

บทที่ 1



บทนำ

ซิงค์ออกไซด์(ZnO : Zinc oxide) เป็นสารกึ่งตัวนำซึ่งสามารถเตรียมให้มีชนิดการนำไฟฟ้าเป็นแบบชนิดเอ็น(n-type)ได้ อยู่ในกลุ่มที่มีช่องว่างแถบพลังงานประมาณ 3.3 อิเล็กตรอนโวลต์ และจุดต่ำสุดของแถบนำอยู่ที่จุด Γ ดังนั้นจัดเป็นสารกึ่งตัวนำที่มีช่องว่างแถบพลังงานแบบตรง(direct band gap) โครงสร้างผลึกประกอบขึ้นจากโครงสร้างแบบ hcp (hexagonal closed-pack)สองโครงสร้างซ้อนกัน หรือเรียกว่าแบบ wurzite ค่าคงที่ผลึก $a = 3.235 \text{ \AA}$ และ $c = 5.213 \text{ \AA}$ [1]

ทั่วไปซิงค์ออกไซด์จะถูกนำไปประยุกต์ใช้งานในรูปของ piezoelectric device และฟิล์มที่โปร่งใสไฟฟ้า (transparent conducting films) ตัวอย่างการใช้งานของฟิล์มที่โปร่งใสไฟฟ้า คือ ชั้นบนสุดของจอแสดงผลแบบดิจิทัล(digital display) และชั้นหน้าต่างรับแสง(window layers)ของเซลล์แสงอาทิตย์(solar cells)ซึ่งเป็นเวกเตอร์ประสงค์ส่วนหนึ่งในงานวิจัยนี้ ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิธีการเตรียมจะเป็นส่วนรองรับงานวิจัย ในโครงการประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิล์มบาง(CuInSe₂/CdS/ZnO heterojunction thin film solar cells) ของห้องปฏิบัติการวิจัยฟิสิกส์สารกึ่งตัวนำ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [2]

การเตรียมฟิล์มบางซิงค์ออกไซด์สามารถเตรียมได้หลายวิธี เช่น spray pyrolysis, metal organic chemical deposition , atomic layer epitaxy และ sputtering ในปี 1984. H. Nanto และคณะ[3] ได้รายงานผลการเตรียมฟิล์มบางซิงค์ออกไซด์โดยวิธีสเปคเตอรืง ฟิล์มบางซิงค์ออกไซด์ที่เตรียมได้มีค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าอยู่ในระดับ 10^{-4} - $10^{-2} \Omega\text{-cm}$ สัมประสิทธิ์การส่งผ่านแสงสูงประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ ในช่วงความยาวคลื่นแสง 400-800 nm การเตรียมฟิล์มที่มีสภาพต้านทานไฟฟ้าอยู่ในระดับ 10^{-1} - $10^{-2} \Omega\text{-cm}$ สัมประสิทธิ์การส่งผ่านแสงสูงประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ ในช่วงความยาวคลื่นแสง 400-800 nm จะทำให้ได้ชั้นไฟฟ้าชั้นบนของเซลล์แสงอาทิตย์(ชั้นหน้าต่างรับแสง)ที่มีสภาพต้านทานไฟฟ้าต่ำ และมีความโปร่งใสเพื่อให้เซลล์แสงอาทิตย์ได้รับพลังงานโฟตอนของแสงในช่วงความยาวคลื่นดังกล่าว ซึ่งมากพอที่จะกระตุ้นให้อิเล็กตรอนในแถบวาเลนซ์(valence band)กระโดดไปยังแถบนำ(conduction band) ทำให้เกิดสนามไฟฟ้าบริเวณรอยต่อวิวิธพันธ์ของเซลล์แสงอาทิตย์ (CuInSe₂/CdS heterojunction) เป็นผลให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลในวงจรรายนอก การเตรียมโดยวิธีสเปคเตอรืงเป็นวิธีที่ง่าย ไม่ก่อมลพิษในการเตรียม และยังสามารถขยายผลทางเทคนิคจากงานวิจัยระดับห้องปฏิบัติการสู่ระดับอุตสาหกรรมได้[3,4]

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

- 1) เพื่อศึกษาหลักการเคลือบและปรับปรุงระบบ รีแอกทีฟ-อาร์เอฟ แมกเนตรอน สปีดเตอริง (reactive RF-magnetron sputtering)
- 2) เพื่อศึกษาวิธีการเตรียมฟิล์มบางซิงค์ออกไซด์ที่เจือด้วยอลูมิเนียม ให้ได้ฟิล์มที่มีผิวเรียบสม่ำเสมอ ยึดติดได้แน่นกับวัสดุรองรับ มีสภาพต้านทานไฟฟ้าต่ำประมาณ 10^{-1} - $10^{-2} \Omega\text{-cm}$ และมีสัมประสิทธิ์การส่งผ่านแสงสูง 80-90 เปอร์เซ็นต์ ในช่วงความยาวคลื่น 400-800 nm

วิธีการดำเนินการวิจัย

- 1) ศึกษาการทำงานของระบบ รีแอกทีฟ-อาร์เอฟ แมกเนตรอน สปีดเตอริง
- 2) ปรับปรุงระบบที่ใช้ในการเตรียมฟิล์ม
- 3) เตรียมเป่าจากผงซิงค์ออกไซด์
- 4) เตรียมฟิล์มซิงค์ออกไซด์
- 5) วัดและวิเคราะห์สมบัติต่างๆของฟิล์ม
- 6) สรุปผลการทดลอง

ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย

- 1) ทราบเทคนิคการเตรียมฟิล์มบางซิงค์ออกไซด์ด้วยระบบ รีแอกทีฟ-อาร์เอฟ แมกเนตรอน สปีดเตอริง เพื่อนำไปใช้พัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์
- 2) ได้ชั้นของฟิล์มบางโปร่งใสไฟฟ้าที่เหมาะสมสำหรับเป็นหน้าต่างเซลล์แสงอาทิตย์
- 3) ทราบเทคนิคการเตรียมเป่าซิงค์ออกไซด์ชนิดอัดเปียกแล้วเผา

เนื้อหาของวิทยานิพนธ์

เนื้อหาของวิทยานิพนธ์ประกอบด้วย 7 บท คือ บทที่ 2 กล่าวถึงการโกลดิสซาร์จแบบต่างๆอันเป็นพื้นฐานของเทคนิคการสปีดเตอร์ บทที่ 3 กล่าวถึงเทคนิควิธีการเคลือบฟิล์มโดยวิธีการสปีดเตอร์ บทที่ 4 กล่าวถึง ทฤษฎีเบื้องต้นที่ใช้ในการวิเคราะห์สมบัติของฟิล์ม บทที่ 5 กล่าวถึง ขั้นตอนการวิจัย และ เครื่องมือในการวิจัย บทที่ 6 กล่าวถึง การทดลอง การเตรียมเป่าซิงค์ออกไซด์ การเตรียมวัสดุรองรับ การสปีดเตอร์เคลือบฟิล์ม การวัดสมบัติต่างๆของฟิล์ม บทที่ 7 กล่าวถึง ผลการทดลองและการวิเคราะห์ผล หักสมบัติของเป่าและสมบัติของฟิล์ม และบทที่ 8 เป็นการสรุปผลการทดลอง



สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย