

## บทที่ 5

### สรุปผลการทดลอง

ผลการทดลองที่ได้แสดงไว้ในบทที่ 4 สามารถสรุปได้ ดังนี้

1. เส้นใยไหมที่ผลิตในประเทศไทยแบ่งเป็น 3 ชนิด ได้แก่ ไทยพื้นบ้าน ไทยลูกผสม และต่างประเทศลูกผสม ซึ่งจะมีลักษณะเป็นกลุ่มของเส้นใยยาวเชื่อมติดกันด้วยการไหม (เซริซิน) เส้นใยไหมชนิดใหม่จะมีผิวสัมผัสที่หยาบกระด้าง พื้นผิวเส้นใยขรุขระ และมีสิ่งสกปรกที่เจือปนมากกว่าไหมสอง ไหมสองจะมีความเงางาม และสีผิวสัมผัสที่เรียบกว่า มีสิ่งสกปรกเจือปนอยู่เล็กน้อย

2. เส้นใยไหมทั้ง 3 ชนิด เมื่อผ่านกระบวนการลอกการแล้วจะมีผิวสัมผัสที่อ่อนนุ่มนิ่มขึ้น พื้นผิวของเส้นใยจะมีความเรียบร้อย สีจะอ่อนลงแต่สดใสขึ้น และเส้นใยจะแยกออกเป็นเส้นยวเส้นเด็ก ๆ หรือไฟบริลจั่วนวนมาก โดยจะมีเส้นไฟบริลประมาณ 150-200 เส้นต่อกลุ่มเส้นใยไหมดิบ 1 เส้น

3. เส้นใยไหมทั้ง 3 ชนิด มีลักษณะภาคตัดขวางเป็นรูปสามเหลี่ยมนูมนน ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนในเส้นใยไหมที่ผ่านกระบวนการลอกการแล้ว

4. เส้นใยไหมทั้ง 3 ชนิด มีพฤติกรรมการติดไฟ การดับ และลักษณะขี้ถ้าคล้ายคลึงกัน คือ หลอดไกล์เบลวไฟ ติดไฟทันที ขี้ถ้าสีดำและมีกลิ่นเหมือนเผาเส้นผม

5. เส้นใยไหมทั้ง 3 ชนิด มีองค์ประกอบพื้นฐานทางเคมีหรือหมู่ฟังก์ชันที่เหมือนกัน คือ ประกอบด้วยอนุ C-NH ของไฟฟอโรอินและเอโนด

6. เส้นใยไหมดิบ ไทยพื้นบ้านมีขนาดใหญ่กว่าไหมไทยลูกผสมและไหมต่างประเทศลูกผสมอยู่เล็กน้อย โดยที่เส้นใยไหมดิบมีขนาดร้าว 2.2-2.9 ดิเนียร์ต่อเส้นทั้งนี้ขึ้นกับจำนวนรังไหมที่สาวแต่เมื่อลอกการแล้วเส้นใยไหมมีขนาดร้าว 2.1-2.5 ดิเนียร์

7. โดยเฉลี่ยเส้นใยไหมทุกชนิดมีปริมาณพลักไนเส้นใยอยู่ในระดับไกล์เคียงกัน โดยที่เส้นใยไหมที่สาวเครื่องจะมีปริมาณพลักไนมากกว่าสาวมีอยู่เล็กน้อย ไหมดิบมีปริมาณพลักไนร้อยละ 37-48 และไหมลอกการร้อยละ 32-45

8. เส้นใยไหมทุกชนิดมีจุดหลอมด้าวไกล์เคียงกันหมวด คือ ไหมดิบมีค่า 146-160 องศาเซลเซียส และเส้นไหมลอกการมีค่า 140-155 องศาเซลเซียส

9. ระหว่างเส้นไหมลีบและเส้นไหมสอง พบร่วมกัน ไหมลีบนางน้อยศรีษะเกย 1 และไหมสองจุล 1 มีความสามารถในการย้อมติดสีได้ดีที่สุด คือ มีสีพนึกติดบนเส้นใยร้อยละ 85-90

10. เส้นใยไหมที่มีปริมาณการไหมมากที่สุด คือ ไหมลีบ ไทยพื้นบ้าน คือ ร้อยละ 37 และที่มีน้อยที่สุดคือ ไหมสอง ไทยลูกผสมร้าว ร้อยละ 19-20

11. โดยเฉลี่ยเส้นใยไนโอมทุกชนิดมีความชื้นในเส้นใยราوا 7-10% เส้นใยไนที่มีความชื้นในเส้นใยมากที่สุดคือ ไนโอมไทยพื้นบ้าน
12. เส้นใยไนโอมทุกชนิดมีความหนาแน่นสัมพัทธ์อยู่ในช่วง 1.0-1.2 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
13. เส้นใยไนโอมทุกชนิดที่ได้ดีที่สุด ถูกทำลายด้วยด่างมากที่สุด โดยที่มีความแข็งแรงลดลง ราว 10-30 % ถูกทำลายด้วยสารฟอกโดยความแข็งแรงลดลงราว 2-10% และสามารถทนต่อడีดีไอได้
14. เส้นใยไนโอมทุกชนิดโดยเฉลี่ยมีค่า birefringence อยู่ในช่วง 0.040-0.060
15. เส้นใยไนโอมไทยพื้นบ้านมีความเหลืองมากที่สุด เส้นใยไนโอมไทยลูกผสมชุด 6 และเส้นใยไนต่างประเทศลูกผสม ชุด 1 มีความขาวที่สุด
16. โดยเฉลี่ยเส้นใยไนโอมไทยพื้นบ้านมีความแข็งแรงสูงกว่าชนิดอื่นอยู่เล็กน้อย ทั้งนี้อยู่กับจำนวนรังไนที่สาวในแต่ละรัง
17. โดยสรุปจากการวิจัยนี้พบว่า เส้นใยไนที่เหลืองที่มีความเหมาะสมต่อการใช้งานมากที่สุด คือ เส้นใยไนโอมไทยพื้นบ้านพันธุ์นางน้อยศรีษะเกย 1 และเส้นใยไนโอมไทยลูกผสมพันธุ์ ดอกบัว แต่มีข้อจำกัดอยู่ที่เส้นใยไนทั้งสองพันธุ์นี้ มีปริมาณการในไนลีบมากจำเป็นต้องสาวเป็นเส้นด้วยมือ ไม่สามารถสาวด้วยเครื่องจักร ได้ และเหมาะสมสำหรับการทำผ้าด้วยเครื่องกีห้อมือ ต่ำเส้นใยไนที่มีความเหมาะสมต่อการใช้งานมากที่สุด คือ เส้นใยไนต่างประเทศลูกผสมพันธุ์ชุด 1 ซึ่งสามารถสาวด้วยมือหรือสาวด้วยเครื่องกีห์ได้ และสามารถใช้หอบเป็นผ้าบนเครื่องจักรได้อย่างไรก็ตาม เส้นใยไนโอมทุกชนิดที่ใช้ในงานวิจัยนี้มีสมบัติเหมาะสมเพียงพอสำหรับการใช้งาน

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย