

# บทที่ 1

## บทนำ

### 1.1 ความเป็นมาของปัญหา

เนื่องจากความก้าวหน้าทางด้านคอนกรีตเทคโนโลยีทำให้ปัจจุบันมีคอนกรีตกำลังสูง (กำลังรับแรงอัดมากกว่า 55 MPa) เพื่อที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เสาในอาคารสูงซึ่งต้องรับน้ำหนักบรรทุกมาก การใช้คอนกรีตกำลังสูงมีข้อดีหลายประการ กล่าวคือ กำลังคอนกรีตที่สูงขึ้นส่งผลให้ได้หน้าตัดที่เล็กลง ดังนั้นจึงช่วยเพิ่มพื้นที่ใช้สอย ค่าโมดูลัสยืดหยุ่นที่สูงขึ้นส่งผลให้อาคารมีสติฟเนสด้านข้างมากขึ้น จึงช่วยลดการเคลื่อนตัวเนื่องจากแรงกระทำด้านข้าง การคืบ (creep) และการหดตัว (shrinkage) ที่ต่ำลงส่งผลให้เสามีการหดตัวตามแนวแกนที่น้อยลง ความซึมผ่านได้ (permeability) ที่ต่ำลงส่งผลให้โครงสร้างมีความทนทานมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้การก่อสร้างเป็นไปอย่างรวดเร็วเพราะมีกำลังสูงตั้งแต่อายุน้อย ๆ และสามารถช่วยลดค่าแบบหล่อลงได้โดยใช้คอนกรีตกำลังสูงกับเสาชั้นล่าง ๆ แล้วก็ลดกำลังคอนกรีตลงตามความสูงของอาคาร โดยคงขนาดของเสาไว้เท่าเดิมตลอดความสูงทั้งหมด

แผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติซึ่งเรายังไม่สามารถพยากรณ์ได้ด้วยความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้นวิธีป้องกันที่ดีที่สุด ก็คือการออกแบบโครงสร้างให้สามารถต้านทานแผ่นดินไหวซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในช่วงอายุการใช้งานของโครงสร้างได้ในระดับที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เสาคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นที่ที่มีแผ่นดินไหวถูกคาดหวังให้สามารถทนการเสีรูปร่างในช่วงไม่ยืดหยุ่นได้หลาย ๆ รอบ โดยที่ยังคงกำลังและเสถียรภาพโดยรวมของโครงสร้างไว้ได้ ซึ่งก็สามารถทำได้โดยการให้การโอบรัดที่เหมาะสมกับแกนคอนกรีต วิธีการออกแบบและให้รายละเอียดเสา คอนกรีตเสริมเหล็กในข้อกำหนดต่าง ๆ เป็นเอมพิริคัล (empirical) และสร้างมาจากข้อมูลทดลองของเสาที่มีกำลังคอนกรีตน้อยกว่า 40 MPa สำหรับข้อกำหนดเรื่องการโอบรัดของ ACI 318-99 ถึงแม้จะให้ผลการออกแบบได้ดีโดยภาพรวม แต่ก็มีส่วนที่ไม่เหมาะสม เช่น อาจจะทำให้ได้เสาที่ไม่ปลอดภัยในกรณีที่แรงในแนวแกนมีค่าสูง หรือได้เสาที่ไม่ประหยัด (overconservative) ในกรณีของแรงในแนวแกนมีค่าน้อย ๆ ซึ่งอาจทำให้ต้องเสริมเหล็กแน่น

มากและเกิดปัญหาในการเทคอนกรีต อีกทั้งข้อกำหนดของ ACI ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้กับเสาคอนกรีตกำลังธรรมดา (normal-strength concrete: NSC) จึงอาจไม่เหมาะที่จะใช้กับเสาคอนกรีตกำลังสูง (high-strength concrete: HSC)

ความรู้เกี่ยวกับการโอบรัดของคอนกรีตได้พัฒนาขึ้นอย่างมาก ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา ได้มีการทดลองเสาคอนกรีต HSC และแบบจำลองการวิเคราะห์จำนวนมากได้ถูกพัฒนาขึ้น ซึ่งใช้บรรยายพฤติกรรมความเค้น-ความเครียดของคอนกรีตที่ถูกโอบรัด อีกทั้งยังมีความเข้าใจ ตัวแปรต่าง ๆ ที่ใช้ในการออกแบบดีขึ้น ทำให้มีความเป็นไปได้ในการที่จะพัฒนาข้อกำหนดการออกแบบเหล็กปลอกโอบรัดสำหรับเสาคอนกรีต HSC ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีข้อกำหนดชัดเจนใน ACI 318-99

## 1.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Sheikh และคณะ [1994] ได้ทดสอบเสาคอนกรีตจำนวน 4 ต้น ที่มีกำลังคอนกรีตในช่วง 31 ถึง 59 MPa พบว่าปริมาณเหล็กปลอกมีผลต่อพฤติกรรมของเสาคอนกรีต HSC

Aziznamini และคณะ [1994] ได้ทดสอบเสาคอนกรีตจำนวน 9 ต้น ที่มีกำลังคอนกรีตเท่ากับ 27, 50 และ 100 MPa พบว่าเสาคอนกรีต HSC ที่รับแรงตามแนวแกนต่ำกว่า 20% ของกำลังรับแรงอัดตรงศูนย์ระบุนซึ่งคำนวณตาม ACI ( $P_o$ ) และเสริมเหล็กปลอกตามข้อกำหนดของ ACI มีความเหนียวที่เพียงพอ

Xiao และ Martirosyan [1998] ได้ทดสอบเสาคอนกรีต HSC จำนวน 6 ต้น ที่มีกำลังคอนกรีตเท่ากับ 76 และ 86 MPa พบว่าเสาคอนกรีต HSC ที่รับแรงตามแนวแกนต่ำกว่า 20% ของค่าที่คำนวณจากกำลังระบุของคอนกรีต  $f'_c$  และเนื้อที่หน้าตัดของเสาคอนกรีต  $A_g$  และเสริมเหล็กปลอกตามข้อกำหนดของ ACI สามารถมีค่าความเหนียวสูงถึง 6 ขึ้นไป และเสาคอนกรีต HSC ที่มีเหล็กปลอกเท่ากับ 50% ของที่ต้องการโดย ACI สามารถมีความเหนียวที่เพียงพอเมื่อรับแรงตามแนวแกนเท่ากับ 10% ของค่าที่คำนวณจากกำลังระบุของคอนกรีต  $f'_c$  และเนื้อที่หน้าตัดของเสาคอนกรีต  $A_g$

Bayrak และ Sheikh [1998] ได้ทดสอบเสา HSC จำนวน 8 ต้น ที่มีกำลังคอนกรีตประมาณ 70 และ 100 MPa พบว่า เสา HSC ที่มีกำลังคอนกรีตสูงถึง 100 MPa สามารถทำให้มีความเหนียวเชิงความโค้งเท่ากับ 14 ภายใต้งแรงตามแนวแกนที่สูงถึง 46% ของค่าที่คำนวณจากกำลังระบุของคอนกรีต  $f'_c$  และเนื้อที่หน้าตัดของเสา  $A_g$  โดยใช้ปริมาณเหล็กปลอกเท่ากับ 170% ของที่ต้องการโดย ACI และใช้รูปแบบการจัดเรียงที่มีประสิทธิภาพ และพบว่า การเพิ่มแรงตามแนวแกนจะทำให้เสามีความเหนียวน้อยลง และจะเร่งการเสื่อมของกำลังและสติฟเนส (strength and stiffness degradation) เพื่อชดเชยผลอันนี้ จะต้องการปริมาณเหล็กปลอกมากขึ้น

Legeron และ Paultre [2000] ได้ทดสอบเสา HSC จำนวน 6 ต้น ที่มีกำลังคอนกรีตในช่วง 92.4 ถึง 104.3 MPa พบว่า เสาที่มี  $f'_c$  ประมาณ 100 MPa และรับแรงตามแนวแกนน้อยกว่า หรือเท่ากับ 15% ของค่าที่คำนวณจากกำลังระบุของคอนกรีต  $f'_c$  และเนื้อที่หน้าตัดของเสา  $A_g$  จะต้องการเหล็กปลอกประมาณ 50% ของ ACI

Paultre และคณะ [2001] ได้ทดสอบเสา HSC จำนวน 6 ต้น ที่มีกำลังคอนกรีตในช่วง 78.7 ถึง 109.5 MPa พบว่า สำหรับปริมาณเหล็กปลอกและระดับแรงตามแนวแกนที่เท่ากัน กำลังคอนกรีตจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อพฤติกรรมของเสา HSC และพบว่า เมื่อเสาได้รับแรงตามแนวแกนที่สูง การใช้เหล็กปลอกกำลังครากสูงสามารถให้การโอบรัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยช่วยลดปริมาณเหล็กปลอกที่ต้องการลงได้

Xiao และ Yun [2002] ได้ทดสอบเสา HSC จำนวน 6 ต้น ที่มีกำลังคอนกรีตเท่ากับ 63 MPa พบว่า เสาที่เสริมเหล็กปลอกไม่น้อยกว่า 82% ของ ACI 318-99 เมื่อรับแรงตามแนวแกนเท่ากับ 20% ของค่าที่คำนวณจากกำลังระบุของคอนกรีต  $f'_c$  และเนื้อที่หน้าตัดของเสา  $A_g$  จะมีพฤติกรรมฮิสเทียรีติกที่ดีเยี่ยมและมีพฤติกรรมที่เหนียว แต่เมื่อรับแรงตามแนวแกนเกิน 30% ของค่าที่คำนวณจากกำลังระบุของคอนกรีต  $f'_c$  และเนื้อที่หน้าตัดของเสา  $A_g$  เสดังกล่าวจะมีอัตราส่วนการเคลื่อนตัวที่ต่ำ

Sheikh และ Khoury [1997] ได้เสนอสมการออกแบบเหล็กปลอกโอบรัดสำหรับเสา NSC โดยมีการคำนึงถึงผลของแรงตามแนวแกน และรูปแบบการจัดเรียงเหล็กปลอก เพื่อให้

ได้ค่าความเหนียวเชิงความโค้ง (curvature ductility) ที่ต้องการ ซึ่งสมการดังกล่าวได้ถูกปรับปรุงต่อมาโดย Bayrak และ Sheikh [1998] สำหรับใช้กับเสาคอนกรีตกำลังสูง

Saatcioglu และ Razvi [2002] ได้เสนอสมการออกแบบโอบรัดที่สามารถใช้ได้ทั้งกับคอนกรีตกำลังธรรมดาและคอนกรีตกำลังสูง โดยมีการคำนึงถึงตัวแปรสำคัญต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้ได้ค่าอัตราส่วนการเคลื่อนตัว (drift ratio) ที่ต้องการ

Lukkunaprasit [2000] ได้เสนอตัวแปรอัตราส่วนเหล็กปลอกโอบรัดประสิทธิผล ซึ่งมีการคำนึงถึงผลของแรงตามแนวแกน และรูปแบบการจัดเรียงเหล็กปลอกเพิ่มเติมจากสมการออกแบบเหล็กปลอกของ ACI 318-99 ซึ่งต่อมา Lukkunaprasit และ Thepmangkorn [2004] ได้พัฒนาสมการออกแบบเหล็กปลอกโอบรัดสำหรับเสา NSC โดยอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนเหล็กปลอกโอบรัดประสิทธิผลกับค่าความเหนียวเชิงการเคลื่อนตัว (displacement ductility) ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลทดสอบเสา NSC

ในส่วนของมาตรฐานการออกแบบ ข้อกำหนด ACI 318-99 ในการออกแบบเหล็กปลอกโอบรัดเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้มาจากข้อมูลทดสอบของเสาคอนกรีตกำลังธรรมดา และไม่ได้คำนึงถึงผลของแรงตามแนวแกน และประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดเรียงเหล็กปลอก ในขณะที่สมการออกแบบเหล็กปลอกของ NZS 3101:1995 มีการพิจารณาระดับแรงตามแนวแกนเป็นตัวแปรออกแบบด้วย แต่ก็มุ่งใช้ในถิ่นแผ่นดินไหวรุนแรงเป็นสำคัญ การปรับปรุงสูตรเพื่อการออกแบบเหล็กปลอกโอบรัดโดยคำนึงถึงตัวแปรให้ครอบคลุม เพื่อใช้สำหรับระดับความเหนียวต่างๆจึงมีความสำคัญที่ต้องศึกษาวิจัย

### 1.3 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เพื่อศึกษาผลของการ โอบรัดของเหล็กปลอกที่มีต่อพฤติกรรม ความเหนียว ตัวแปรสมรรถนะต่าง ๆ และกำลังรับแรงเฉือนของเสาคอนกรีตกำลังสูง โดยมีการเปรียบเทียบกับค่ากำลังรับแรงเฉือนที่คำนวณได้จาก ACI

2. เพื่อศึกษาถึงขอบเขตความใช้ได้ของข้อกำหนดต่างๆ ในปัจจุบัน เช่น ACI 318-99, NZS 3101:1995 ในการออกแบบเหล็กปลอกของเสาคอนกรีตกำลังสูงในพื้นที่ที่มีแผ่นดินไหว
3. เพื่อเสนอวิธีการออกแบบเหล็กปลอกสำหรับเสาคอนกรีตกำลังสูงที่ได้ปรับปรุงขึ้น โดยมีการพิจารณาถึงผลของตัวแปรสำคัญต่างๆ ซึ่งข้อกำหนดการออกแบบในปัจจุบันยังไม่ได้คำนึงถึง เช่น ระดับของแรงตามแนวแกน รูปแบบการจัดเรียงเหล็กปลอก

#### 1.4 ขอบเขตของการวิจัย

ในงานวิจัยนี้มีขอบเขตของการวิเคราะห์ข้อมูลทดสอบเสาคอนกรีตกำลังสูงดังนี้

1. กำลังคอนกรีตของเสาทดสอบมีค่าประมาณ 55 MPa ขึ้นไป
2. จำกัดเฉพาะเสาปลอกเดี่ยว (tied columns) หน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส
3. ประวัติการให้แรงกระทำด้านข้างมีความสมมาตรในด้านแรงผลักและแรงดึง
4. สำหรับการวิเคราะห์ในส่วนของความเหนียวและตัวแปรพฤติกรรมต่าง ๆ จะจำกัดเฉพาะเสาที่เกิดการวิบัติเนื่องจากแรงดัด (flexure failure)

#### 1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัยนี้ มีดังต่อไปนี้

1. พัฒนารูปแบบการออกแบบเหล็กปลอกสำหรับเสาคอนกรีตกำลังสูง
2. ได้สมการความสัมพันธ์ระหว่างความเหนียวเชิงการเคลื่อนตัวกับตัวแปรพฤติกรรมอื่น ๆ ของเสาคอนกรีตกำลังสูง
3. ตรวจสอบความใช้ได้ของสมการคำนวณออกแบบกำลังรับแรงดัดของ ACI 318-99 เมื่อใช้กับเสาคอนกรีตกำลังสูง
4. ตรวจสอบความใช้ได้ของสมการคำนวณออกแบบกำลังรับแรงเฉือนของ ACI 318-99 เมื่อใช้กับเสาคอนกรีตกำลังสูง

## 1.6 วิธีการดำเนินการวิจัย

งานวิจัยนี้มีวิธีการดำเนินการวิจัยดังนี้

1. ศึกษาและประมวลความรู้เกี่ยวกับผลของการ โอบรัดของเหล็กปลอกที่มีต่อพฤติกรรมต่าง ๆ ของเสาคอนกรีตกำลังสูงจากงานวิจัยต่าง ๆ ที่ผ่านมา
2. รวบรวมข้อมูลทดสอบเสาคอนกรีตกำลังสูงจากแหล่งต่าง ๆ
3. ศึกษาวิธีการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป และเขียน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นต้องใช้
4. ทำการวิเคราะห์ความถดถอย (regression analysis) ของข้อมูลทดสอบที่ได้รวบรวมมาเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการ โอบรัด โดยเหล็กปลอกกับค่าความเหนียว ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเหนียวกับตัวแปรพฤติกรรมต่าง ๆ และตรวจสอบความใช้ได้ของสมการต่าง ๆ ในการคำนวณกำลังรับแรงเฉือนของเสาคอนกรีตกำลังสูง
5. ศึกษาขอบเขตความใช้ได้ของข้อกำหนดต่าง ๆ ในปัจจุบัน เช่น ACI 318-99, NZS 3101: 1995 ในการออกแบบเหล็กปลอกของเสาคอนกรีตกำลังสูงในพื้นที่ที่มีแผ่นดินไหว
6. พัฒนาสมการออกแบบเหล็กปลอกของเสาคอนกรีตกำลังสูงที่ได้ปรับปรุงขึ้นโดยมีการนำผลของตัวแปรสำคัญต่าง ๆ ที่ข้อกำหนดการออกแบบในปัจจุบันยังไม่ได้คำนึงถึงมาทำการพิจารณาด้วย

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย