



1. เรื่องทั่วไปที่เกี่ยวกับอิมัลชันสำหรับถ่ายภาพ

อิมัลชันสำหรับถ่ายภาพ มีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุด คือ ซิวเวอร์แฮไลด์ (Silver Halide) ซึ่งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางฟิสิกส์เมื่อถูกแสง ซิวเวอร์แฮไลด์มีความไวต่อแสงมาก ความไวต่อแสงของซิวเวอร์แฮไลด์จะมากน้อยแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ วิธีผสมและชนิดของซิวเวอร์แฮไลด์ที่ใช้ ซิวเวอร์โบรมไคด์ (Silver Bromide) ไวต่อแสงมากที่สุด สารที่มีความไวต่อแสงรองลงมาได้แก่ ซิวเวอร์คลอไรด์ (Silver Chloride), ซิวเวอร์ไอโอดไคด์ (Silver Iodide) และซิวเวอร์ฟลูออไรด์ (Silver Fluoride) ตามลำดับ

การจะนำซิวเวอร์แฮไลด์มาذابลงบนสิ่งที่รองรับ (Base) ให้เกาะแน่นและกระจายไปทั่วถึงอย่างสม่ำเสมอ นั้นทำได้โดยการใส่เยลาติน ดังนั้นในอิมัลชันสำหรับถ่ายภาพจึงมีเยลาตินเป็นส่วนประกอบที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง เยลาตินมีคุณสมบัติพิเศษเหมาะสมในการทำอิมัลชันสำหรับถ่ายภาพ เพราะเยลาตินสามารถพองตัวได้เมื่อถูกน้ำ ทำให้น้ำยาล้างฟิล์มสามารถเข้าไปทำปฏิกิริยากับเกลือเงินของฟิล์มได้ และเมื่อแห้งเยลาตินจะหดตัวกลับเหมือนสภาพเดิมได้ นอกจากนี้เยลาตินยังสามารถละลายได้เมื่อได้รับความร้อนถึงอุณหภูมิจำกัดอันหนึ่ง

อิมัลชันสำหรับถ่ายภาพจึงประกอบด้วยเยลาตินผสมกับซิวเวอร์แฮไลด์ที่แตกกระจายเป็นผลึกที่เล็กมาก (micro crystals) ซึ่งเรียกว่าเกรนส์ (grains) ผลึกเหล่านี้มีลักษณะเป็นลูกบาศก์มีรูปร่างต่างๆกัน เป็นรูป สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม หกเหลี่ยม ทรงกระบอก และเกือบทรงกลม เกรนส์เหล่านี้มีขนาดเฉลี่ยตั้งแต่ 0.03 ถึง 1-2  $\mu$  ( $1\mu = 1/1000$  มิลลิเมตร) ตั้งตารางที่ 1 และจะกระจายอยู่ในอิมัลชันเป็นชั้น มีความหนา 20 ถึง 100 เกรนส์ ความหนาทั้งหมดของชั้นของอิมัลชัน (emulsion

layer) บนฟิล์มอาจมีขนาดตั้งแต่ 3 ถึง 25 - 30  $\mu$  ชั้นของอิมัลชันที่ใช้ในคาน  
นิวเคลียสฟิล์มซึ่งไม่มีสิ่งรองรับนั้นต้องทำหน้าที่เป็นพิเศษ อาจหนาถึง 400 - 600  $\mu$   
หรือมากกว่านั้น

ตารางที่ 1

แสดงขนาดเฉลี่ยของเกรนส์และจำนวนเกรนส์ต่อ ลบ.ซม. ของอิมัลชันสำหรับ  
ถ่ายรูป ที่มีมาตรฐานใช้เป็นตัวอย่างใด

1


ชนิดของอิมัลชัน	เส้นผ่าศูนย์กลาง (ไมครอน( $\mu$ ))	พื้นที่ฉายเฉลี่ย (ไมครอน) <sup>2</sup>	จำนวนเกรนส์ ต่อ อิมัลชัน 1 ลบ.ซม.
ลิปมาน (Lippmann)	0.030	0.0007	221.00 X 10 <sup>12*</sup>
ฟิล์มภาพยนตร์	0.626	0.31	117.85 X 10 <sup>9</sup>
ฟิล์มม้วนชนิดเกรนส์ละเอียด	0.788	0.49	52.35 X 10 <sup>9</sup>
ฟิล์มถ่ายภาพคน	0.880	0.61	25.66 X 10 <sup>9</sup>
ฟิล์มม้วนชนิดความเร็วสูง	1.090	0.93	22.61 X 10 <sup>9</sup>
ฟิล์มเอกซเรย์	1.710	2.30	6.32 X 10 <sup>9</sup>

( \* ในลิปมานอิมัลชัน มีซิลเวอร์ไบรไมด์อยู่ 20 กรัมต่อลิตร )

<sup>1</sup> Zelikman V.L., and Levi S.M., MAKING AND COATING PHOTOGRAPHIC EMULSIONS (London and New York: The Focal Press Limited, 1964), หน้า 13.

ในฟิล์มสำหรับถ่ายภาพดำ - ขาว จะฉาบนำยาไวเป็นชั้นต่างๆหลายชั้น

ดังรูป 1 จุดประสงค์เพื่อจะให้ฟิล์มถ่ายรูปนั้นมีคุณสมบัติที่ตนเอง นำยาแต่ละชั้นที่ฉาบไว้จะมีคุณสมบัติที่เป็นคุณสมบัติต่างๆ ดังจะกล่าวถึงต่อไป



1. สิ่งรองรับ (Base) ต้องมีคุณสมบัติสำคัญ 3 ประการ คือ

ก. ต้องมีความเฉื่อย (inert) คือ

- (1) ไม่ทำปฏิกิริยาต่ออิมัลชันซึ่งฉาบอยู่บนสิ่งรองรับนั้น
- (2) ไม่ทำปฏิกิริยาต่อภาพแฝง (latent image)
- (3) ไม่ทำปฏิกิริยาต่อเม็กลโลหะเงินที่ประกอบเป็นภาพขึ้น

ข. เมื่อสิ่งรองรับถูกกับนำยาที่ลงรูป ทั้งในชั้นการดีเวลอป และ ฟิกซิง (Fixing) แล้วต้องคงสภาพเดิมไม่หดหรือยืค

ค. ต้องมีความใส (transparent) คือ แสงสว่างลอดไต่บาง  
 สิ่งที่รองรับที่ใสกันอยู่ มี หลายชนิด ได้แก่

(ก) สิ่งที่ได้จากเซลลูลอยด์ (cellulose derivatives) ที่ใสกันมากที่สุดได้แก่ เซลลูโลสอะซีเตท (cellulose acetate) ซึ่งใช้ทำฟิล์มถ่ายรูปทั่วไปในขณะนี้ มีคุณสมบัติดีกว่าเซลลูโลสไนเตรท (cellulose nitrate) ตรงที่ไม่ไวไฟ บางครั้งจึงเรียกสิ่งรองรับซึ่งทำด้วยเซลลูโลสอะซีเตทนี้ว่า สิ่งรองรับนิรภัย (safety base) และเรียกฟิล์มที่ใช้เซลลูโลสอะซีเตทเป็นสิ่งรองรับว่า ฟิล์มนิรภัย

(safety films)

(ข) แก้วหรือกระจก ในสมัยก่อนนิยมใช้แก้วหรือกระจกเป็นสิ่งรองรับกันมาก ในปัจจุบันยังคงใช้กันอยู่บ้าง ทั้งนี้เพราะมีการยึดหดตัวน้อยมาก เหมาะอย่างยิ่งในการใช้งานทางแผนที่หรืองานที่ต้องการความละเอียดแน่นอนทางมาตราส่วน แต่มีข้อเสียที่แตกง่าย ไม่มีความยืดหยุ่น ม้วนงอไม่ได้ และมีน้ำหนักมาก

(ค) กระจกใส เป็นสิ่งรองรับสำหรับทำกระจกอัดรูป ทั้งนี้เพราะแสงสว่างผ่านไม่ได้ แต่สะท้อนได้ มีความยืดหยุ่น ม้วนงอได้ และเป็นสิ่งที่มีการากากที่สุด

2. ชั้นของอิมัลชัน (Emulsion Layers) ในปัจจุบันมักไม่ฉาบเป็นชั้นเดียว แต่จะฉาบเป็นสองชั้นซ้อนกัน อิมัลชันชั้นล่าง (Lower (ground) emulsion layer) จะมีเกรนส์เล็กกว่าและมีความไวต่อแสงน้อยกว่าอิมัลชันชั้นบน (Upper (main) emulsion layer) อิมัลชันชั้นล่างจะทำปฏิกิริยาเมื่อถูกแสงนานๆ ซึ่งจะช่วยให้รายละเอียดของภาพดีขึ้น และขณะเดียวกันจะช่วยลดแฮเลชัน (halation) ด้วย อิมัลชันชั้นล่างนี้จะป้องกันอิมัลชันที่อยู่ชั้นบนซึ่งเป็นชั้นที่มีความไวต่อแสงมากกว่าให้พ้นจากผลเสียที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากสารประกอบของสิ่งรองรับ

3. ชั้นล่างสุด เป็นชั้นที่ป้องกันการเกิดแฮเลชัน และป้องกันไม่ให้ฟิล์มโค้งงอ เรียกชั้นนี้ว่า แบคคิง (backing) หรือ แอนตี้แฮเลชัน แอนค် แอนค်สแตติก เลเยอร์ (antihalation and antistatic layer)

แฮเลชัน เกิดขึ้นเนื่องจากแสงส่องไปถูกสิ่งรองรับในขณะที่ถ่ายรูป แสงจะสะท้อนจากสิ่งรองรับกลับไปกลับมา ทำปฏิกิริยากับอิมัลชันเกิดเป็นรอยแสงสว่างรอบๆ สิ่งนั้นมีลักษณะเหมือนพระอาทิตย์ทรงกลด การป้องกันการเกิดแฮเลชัน เรียกว่า แอนค်แฮเลชัน (antihalation) มีหลักการโดยดูดกลืนแสงที่จะผ่านไปกระทบกับสิ่งรองรับนั้นเสีย ทำให้แสงไม่สามารถสะท้อนกลับมาทำปฏิกิริยาได้อีกต่อไป

ชั้นล่างสุดนี้ประกอบด้วย สีย้อมอินทรีย์ (organic dye) กระจายอยู่ในเยลาติน สีย้อมอินทรีย์นี้จะดูดกลืนรังสีหรือแสงที่จะไปทำปฏิกิริยาซ้ำในชั้นของอิมัลชันไว้อย่างรวดเร็ว สีย้อมอินทรีย์เหล่านี้ได้แก่ สีย้อมสีแดง (red dye) ใช้สำหรับ

โอโรโครเมติกฟิล์ม (orthochromatic film) สีย้อมสีเขียวใช้สำหรับ แพนโครเมติกฟิล์ม (panchromatic film) และสีย้อมสีค่าใช้สำหรับฟิล์มสีธรรมชาติ เป็นต้น ส่วนมากมักจะใช้สีย้อมสีเทาเติมลงใน คอลโลเดียน (collodion) (ซึ่งเป็นน้ำยาทำจากฝ้ายละลายในอีเธอร์ ใช้ในการทำสิ่งรองรับของฟิล์มถ่ายรูป) ก่อนที่จะหล่อสิ่งรองรับ เพื่อทำให้เกิดแอนตี้แสเลชันดีขึ้น

การเปลี่ยนแปลงทางไฟฟ้าของสิ่งรองรับ ทำให้เกิด โลกัลลิลลูมิเนชัน (local illumination) ในอิมัลชันได้ เพื่อป้องกันเรื่องนี้จึงฉาบฟิล์มอีกด้านหนึ่งด้วย แอนตี้สแตติกเลเยอร์ (antistatic layer) ทำให้เกิดอิเล็กตรอนนิกคอนดักชัน (electronic conduction) เพิ่มขึ้น และใช้ประจุไฟฟ้าที่ตรงข้ามไปเหนี่ยวนำประจุไฟฟ้าสถิตย์ให้มาเกิดบนสิ่งรองรับอีกด้านหนึ่งเพื่อทำให้บริเวณชั้นของอิมัลชันมีอำนาจไฟฟ้าเป็นกลาง

นอกจากนั้นชั้นแบคคิงนี้ยังมีคุณสมบัติทำให้ฟิล์มเรียบด้วย

4. ชั้นอันเดอร์โคต (Undercoat) ในปัจจุบันต้องการจะทำให้ชั้นอิมัลชันบางลง จึงจำเป็นต้องทำให้เกิดแอนตี้แสเลชันเพิ่มขึ้น ซึ่งทำได้โดยการเพิ่มชั้นสีค่าของโลหะเงินที่ละเอียดมากเข้าไประหว่างสิ่งรองรับกับชั้นของอิมัลชันขึ้น ซึ่งเรียกชั้นนี้ว่าอันเดอร์โคต

5. โปรเทกทีฟเลเยอร์ (Protective layer) ในฟิล์มภาพยนตร์นั้นมีการป้องกันการขีดข่วนที่จะเกิดขึ้นบนชั้นของอิมัลชันได้โดยใช้เฮลาคตินมาฉาบหุ้มไว้อีกชั้นหนึ่งเรียกว่าใช้ "ซูเปอร์โคต (Supercoat)" การใช้ซูเปอร์โคตนี้เมื่อกระทำให้ถูกต้องแล้ว จะช่วยลดการเกิดละอองหมอกที่ผิว (surface microfogging) ลดเกรนนิเนส (graininess) และเพิ่มคาร์โซลฟิวิงพาวเวอร์ (resolving power) ได้ ซึ่งจะทำให้ความพร่าของภาพลดลง ใกภาพชัดเจขึ้น เรียกชั้นนี้ว่า โปรเทกทีฟเลเยอร์ เป็นชั้นผิวบนสุดของฟิล์ม

สารที่อยู่ในชั้นโปรเทกทีฟเลเยอร์นี้เมื่อใช้เฮลาคตินประกอบด้วยสารบางชนิด เช่น โพลีไวนิลแอลกอฮอล์ (polyvinyl alcohol) แล้วจะทำให้ฟิล์มที่ทำขึ้นนั้นมี

คุณภาพทางกลศาสตร์ดีขึ้น เช่น ทำให้แข็งแรง และต้านทานไม่ให้เกิดน้ำค้างแข็ง (frost) เป็นต้น เมื่อฉาบโปรเทคทีฟเลเยอร์ลงไป มันจะไปคลุมความหยาบ เนื่องจากอิมัลชันเกรนส์(emulsion grains) ทำให้ผิวฟิล์มเรียบ โปรเทคทีฟเลเยอร์นี้มีประโยชน์มากเมื่อลดความหนาของอิมัลชันเลเยอร์ลง ก็ยังจะเห็นประโยชน์ของโปรเทคทีฟเลเยอร์ได้จากตารางที่ 2


### ตารางที่ 2

อิทธิพลของโปรเทคทีฟเลเยอร์ที่มีต่อคุณสมบัติของฟิล์มในการถ่ายรูป (อิมัลชันเลเยอร์มีความหนาประมาณ 6  $\mu$ )


2

เวลาคิวลอป (นาที)	เมื่อไม่มีโปรเทคทีฟเลเยอร์				เมื่อมีโปรเทคทีฟเลเยอร์			
	ความไว	แกมมา	D <sub>max</sub>	หมอก	ความไว	แกมมา	D <sub>max</sub>	หมอก
8	460	1.70	2.60	0.56	540	2.06	2.60	0.10
12	550	1.30	2.75	0.96	800	1.68	2.68	0.32

สำหรับฟิล์มสีและกระดาษอัดรูปสี (multilayer colour films and papers) จะมีโครงสร้างซับซ้อนกว่า ประกอบด้วยอิมัลชันเลเยอร์และสารที่ทำหน้าที่ช่วยทำให้เกิดภาพตามที่ต้องการ (auxiliary) นอกจากนั้นยังมีชั้นสำหรับกรองแสง (filter layer) และโปรเทคทีฟเลเยอร์ อยู่ด้วย ดังรูปที่ 2



รูปที่ 2 (ก) แสดงภาพหน้าตัดของฟิล์มสี (5) แชน



รูปที่ 2 (ข) แสดงภาพหน้าตัดของกระดาษอัดรูปสี (5)

ฟิล์มสีและกระดาษอัดรูปภาพสีเหล่านี้จะเกิดการแยกสีได้ขณะที่ถูกแสง ภาพสีเกิดขึ้นได้เนื่องจากการจัดชั้นของอิมัลชัน การใช้สารที่มีความไวต่อแสงสีต่างๆ (spectral sensitivities) และการใช้ชั้นกรองแสง (intermediate filtering layer) การจัดชั้นอิมัลชันเลเยอร์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการทำฟิล์มสีและกระดาษอัดรูปสี

## 2. เทคนิคในการผลิตอิมัลชันสำหรับถายรูป

คุณภาพของอิมัลชันเป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้ได้ภาพถ่ายชัดเจนหรือไม่ ดังนั้นเทคนิคในการผลิตอิมัลชันสำหรับถายรูปจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ทุกๆชั้นในการผลิตจะต้องกระทำโดยถูกต้องตามหลักการและกำหนดเวลา ปราศจากสิ่งสกปรกต่างๆ และจะต้องกระทำในที่ที่มืดสนิท ไม่มีแสงต่างๆรบกวนนอกจากแสงพ่นสีม่วง



( non actinic light )

ใช้เครื่องจักรกลอัตโนมัติ

ควยเหตุในการผลิตอิมัลชันสำหรับถายรูปส่วนมากจึง

เทคนิคและขบวนการผลิตอิมัลชันสำหรับถายรูปประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

### ขั้นที่ 1 การเลือกวัตถุดิบ

เบื้องต้นของการผลิตอิมัลชันสำหรับถายรูป ไคแก่การเลือกและการเตรียมวัตถุดิบที่จะใช้ในการผลิต วัตถุดิบที่จะนำมาใช้ต้องมีคุณภาพตามต้องการ บริสุทธิ์ ปราศจากสิ่งสกปรกหรือการเจือปนกับสารอื่นๆที่จะทำให้คุณภาพของอิมัลชันที่ผลิตได้ต่ำลง ส่วนประกอบที่เป็นหลักในการผลิตอิมัลชันสำหรับถายรูปไคแก่ เยลาติน และชีวเวอรแฮไลด์

ก. เยลาติน เป็นตัวกลางที่เหมาะสมในการผลิตอิมัลชันสำหรับถายรูปมากกว่าการใช้ตัวกลางอื่นๆ เกรนส์ของชีวเวอรแฮไลด์กระจายไปได้อย่างสม่ำเสมอในเยลาติน คุณสมบัติของเยลาตินไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อผ่านขบวนการต่างๆ เช่น การล้างรูป ฯลฯ เยลาตินยอมให้สารละลายต่างๆที่ใช้ในการล้างรูปแทรกเข้าไปทำปฏิกิริยาได้โดยรวดเร็ว เยลาตินไม่มีส่วนทำให้อิมัลชันสำหรับถายรูปเกิดคุณสมบัติที่ไม่ต้องการทางการถ่ายภาพ และเมื่อผ่านขบวนการต่างๆแล้ว เยลาตินจะมีคุณสมบัติเหมือนสภาพเดิม นอกจากนั้นยังเป็นตัวกลางที่ช่วยให้อิมัลชันสำหรับถายรูปมีความไวต่อแสงได้มากกว่าอิมัลชันที่ใช้ตัวกลางชนิดอื่นด้วย

เยลาตินแต่ละชนิดมีคุณสมบัติทางการถ่ายภาพแตกต่างกันไปสุดแต่ส่วนประกอบและการผลิตเยลาตินนั้นๆ โดยทั่วไปเยลาตินทำขึ้นจากหนังลูกวัว หูและแกม บางชนิดอาจทำจากหนังหมู กระจก วัตถุดิบที่จะนำมาทำเยลาตินนี้ต้องเลือกอย่างละเอียด ต้องไม่มีส่วนผู้ฟังกเนาเปื้อนโดยแบคทีเรีย

เยลาตินจัดอยู่ในหมู่โปรตีนของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ มีโมเลกุลของกรคอมมีโน (amino acid) ติดกันปลายต่อปลายเป็นลูกโซ่ ขอดคอดอยู่ระหว่างเอซิดิกกรุป (acidic group) ของกรคอมมีโนตัวหนึ่งกับเบสิคกรุป (basic group) ของตัวข้างเคียง ขอดคอดแบบนี้เรียกว่า เพปไทด์บอนด์ (peptide bond) สำหรับลูกโซ่



เรียกว่า โพลีเพปไทด์เชน (polypeptide chain) มีความยาวมากและไม่คงที่  
 แม้จะเป็นเยลาตินชนิดเดียวกันก็ตาม เยลาตินที่ใช้ทำอิมัลชันสำหรับถายรูปบางชนิดมี  
 ความยาวลูกโซ่ 250 - 800 หน่วย ความยาวเฉลี่ยประมาณ 350 - 500 หน่วย  
 ส่วนที่อยู่ตอนปลายหรือข้างๆของโมเลกุลเยลาติน ประกอบด้วย  $-NH_2$  และ  
 $-COOH$  groups ดังนั้นเยลาตินจึงมีคุณสมบัติเป็นทั้งกรดและด่าง กล่าวคือ ถ้า  
 เยลาตินอยู่ในสารละลายหรือล้อมรอบด้วยตัวกลางที่มีไฮโดรเจนไอออน (hydrogen ion)  
 ที่เข้มข้นมากๆ กลุ่มของอมีโน (amino groups) รวมกับไฮโดรเจนไอออนจะเกิดเป็น  
 $-NH_3^+$  group แล้วโมเลกุลของเยลาตินก็จะเป็นประจุบวก แต่เมื่อความเข้มข้นของ  
 ไฮโดรเจนไอออนต่ำพอ  $-COOH$  group จะแตกตัวเป็น  $-COO^-$  แล้วโมเลกุลของ  
 เยลาตินก็จะเป็นประจุลบ ขณะที่ความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนปานกลางพอดี  
 โมเลกุลของเยลาตินจะมีอำนาจไฟฟ้าเป็นกลาง ซึ่งเรียกจุดพอดีนี้ว่า ไอโซอิเล็กทริก  
 พอยท์ (isoelectric point) ของเยลาติน ดังนั้นความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออน  
 จึงเป็นตัวกำหนดคุณสมบัติทางไฟฟ้าของเยลาติน

004372

pH เป็นหน่วยที่คั่งขึ้นเพื่อบอกความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออน

(Hydrogen ion concentration) มีสูตร

$$pH = -\log [H^+] = \log \left[ \frac{1}{[H^+]} \right]$$

คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของเยลาตินหลายประการ เช่น ความสามารถในการ  
 เป็นสารละลาย การพองตัว ฯลฯ เหล่านี้ เปลี่ยนแปลงตามค่า pH ไอโซอิเล็กทริกพอยท์  
 ของเยลาตินที่ใช้ในเรื่องอิมัลชันสำหรับถายรูปมีช่วง pH 4.7 ถึง 5.2 แต่เยลาติน  
 บางชนิดซึ่งเตรียมด้วยเอซิดไฮโดรไลซิส (acid hydrolysis) มีไอโซอิเล็กทริก  
 พอยท์ pH มีค่าเท่ากับ 8 หรือสูงกว่านั้น

สารละลายเยลาตินที่มีความเข้มข้นเพียงพอจะเป็นวุ้นแข็งเมื่อตั้งไว้ที่อุณหภูมิ  
 ห้องธรรมดาหรือที่อุณหภูมิต่ำกว่าเล็กน้อย เยลาตินจะแข็งตัวที่ความเข้มข้น อุณหภูมิและ  
 ในเวลาที่จำกัดอันหนึ่งซึ่งแตกต่างกันไปตามชนิดของเยลาติน นอกจากนั้นความแข็งและ  
 ความแกร่งของเยลาตินยังขึ้นอยู่กับความเข้มข้น อุณหภูมิ และตัวประกอบต่างๆด้วย

เยลาตินแห้งจะถูกความชื้นหรือใส่ในน้ำเย็นจะคุดน้ำและพองตัวบวมขึ้น เยลาตินจะคุดของเหลวได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับค่า pH และปริมาณของเกลือที่มีอยู่ในของเหลว ขณะที่เยลาตินพองตัวบวมขึ้นนั้นจะอ่อน เปลี่ยนรูปได้ และเป็นรอยฉีกขาดได้ง่าย แต่ถาสารละลายนั้นเย็นและมีโมเลกุลขนาดเล็ก เช่น สารละลาย คีวโลปปิงเอเจนต์ (developing agents) โมเลกุลที่ละลายอยู่จะแทรกเข้าไปทำปฏิกิริยากับสารที่อยู่ในเยลาตินได้แก่ชีวเวอร์แฮไลต์ ไคงาย ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับการถายรูปประการหนึ่งของเยลาติน

การทำให้เยลาตินแข็งตัวนั้น สามารถทำได้โดยการใช้สารอินทรีย์เคมีบางชนิด โดยเฉพาะพวกเกลือของโครเมียมและอลูมิเนียม พอร์มาลดีไฮด์เป็นสารอย่างหนึ่งที่ใช้ในเรื่องนี้ได้


ข. ชิวเวอร์แฮไลต์ เป็นสารที่มีความไวต่อแสง เมื่อชีวเวอร์แฮไลต์ถูกแสงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางฟิสิกส์ขึ้น จึงเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของอิมัลชันสำหรับถายรูป

ชีวเวอร์แฮไลต์จะอยู่ในอิมัลชันสำหรับถายรูปในลักษณะเป็นผลึกเล็กๆ เรียกว่า เกรนส์ (grains) มีน้ำหนักประมาณ 30 - 40 % ของน้ำหนักอิมัลชันทั้งหมด


ชีวเวอร์โบรไมด์และชีวเวอร์คลอไรด์ มีความไวต่อแสงมากกว่าชีวเวอร์แฮไลต์ชนิดอื่น ผลึกของชีวเวอร์แฮไลต์สองชนิดนี้ประกบด้วย ชิวเวอร์ไอออนซึ่งเป็นประกบกับแฮไลต์ไอออน ซึ่งเป็นประจุลบเกาะกันอยู่ในรูปโครงสร้างที่มีสัดส่วน (symmetry) กันไอออนตัวหนึ่งจะแวดล้อมไปด้วยไอออนอีกชนิดหนึ่ง 6 ไอออน จากการวิเคราะห์โดยใช้เอกซเรย์ พบว่า ชิวเวอร์โบรไมด์และชีวเวอร์คลอไรด์ มีลักษณะโครงสร้างเป็นรูปลูกบาศก์ ดังรูปที่ 3 (ก) ระยะระหว่างไอออนที่อยู่ใกล้กันที่สุดในชีวเวอร์โบรไมด์มีค่า  $2.88 \times 10^{-8}$  ซม. ในชีวเวอร์คลอไรด์มีค่า  $2.77 \times 10^{-8}$  ซม.

อิมัลชันสำหรับถายรูปอาจทำจากชีวเวอร์แฮไลต์ เพียงชนิดเดียว หรือ ใช้

ชีวเวอรแอไลต์หลายชนิดผสมกัน ก็ได้ เช่นใช้ ชิวเวอรคลอไรด์ ผสม ชิวเวอรโบรไมด์, หรือ ชิวเวอรโบรไมด์ผสมชีวเวอรไอโอไดค์, หรือ ชิวเวอรคลอไรด์ผสมชีวเวอรโบรไมด์ และชีวเวอรไอโอไดค์ เป็นต้น โดยวิธีการนี้ช่วยให้อิมัลชันสำหรับถายรูปมีความไว ต่อแสง (sensitivity) สูงขึ้น หรือช่วยทำให้ขนาดของเกรนส์ละเอียดขึ้นได้ ชิวเวอรโบรไมด์และชีวเวอรคลอไรด์เป็นผลึกที่มีลักษณะเหมือนกัน(isomorphous) ใน ระหว่างการเตรียมอิมัลชันสารทั้งสองอย่างนี้มีลักษณะเป็นผลึกรูปลูกบาศก์ 8 ด้าน



รูป 3 (ก)



รูป 3 (ข)

รูปที่ 3 แสดงโครงสร้างของผลึก (5)

- (ก) ชิวเวอรโบรไมด์ และ ชิวเวอรคลอไรด์
- (ข) ชิวเวอรโบรไมด์แสดงแนวของชีวเวอรไอออนและโบรไมด์ไอออนอยู่ สลับกัน

ถ้ามุมหนึ่งของลูกบาศก์ถูกตัดออก ดังรูป 3(ข) จะเห็นว่าหน้าตัดส่วนที่ แสดงในรูปเป็นพื้นที่แรเงานั้นประกอบด้วยชีวเวอรไอออนทั้งหมด และพื้นที่ชั้นใดลงไปซึ่ง ขนานกับพื้นที่แรเงานี้จะประกอบด้วยโบรไมด์ไอออนทั้งหมด ชั้นของไอออนจะสลับกัน เช่นนี้เรื่อยไป ทำให้ผลึกเกิดการรวมเป็นชั้นของชีวเวอรไอออนและชั้นของโบรไมด์- ไอออนชั้น กรณีเช่นนี้จะเกิดขึ้นได้เมื่อ ชิวเวอรไนเตรท ( $Ag NO_3$ ) และโปแตส-

เชื่อมโบรไมด์ (KBr) ถูกผสมเข้าด้วยกัน อันอาจมีซิลเวอร์ไอออนหรือโบรไมด์ไอออน  
 อย่างหนึ่งอย่างใดมากกว่ากันก็ได้

เกรนส์ซึ่งเป็นผลึกเล็กๆของซิลเวอร์แฮไลด์ อาจเปลี่ยนรูปร่างภายนอก  
 ไปได้มาก อิมัลชันเกรนส์บางอย่างเป็นเม็ดแบน อาจมีขอบเป็นสามเหลี่ยม หรือ หกเหลี่ยม  
 เม็ดเหล่านี้จะทึบมอดกับสิ่งรองรับน้อยกว่า 45 องศา ปรากฏว่าเมื่อฉายอิมัลชันสำหรับ  
 ถ่ายรูปลงบนแผ่นแก้วแล้ว 90.5 % ของเกรนส์ทั้งหมดจะเอียงทำมุม 0 - 45 องศา  
 มีเพียง 9.5 % เท่านั้นที่ทึบมอดกว่า 45 องศา

อิมัลชันบางชนิดมีเกรนส์เป็นผลึกรูปเข็มปะปนอยู่ด้วย และบางชนิดอาจเป็น  
 รูปเกือบทรงกลม

ในอิมัลชันสำหรับถ่ายรูปนั้นเรื่องเกรนส์เป็นสิ่งสำคัญมาก เกรนส์แต่ละตัว  
 เป็นหน่วยหนึ่งๆที่ทำให้เกิดภาพแฝง (latent image) ขึ้น จำนวนเกรนส์ที่ล้างได้จะ  
 เพิ่มขึ้นตามปริมาณของแสงที่ผ่าน อิมัลชันชนิดเดียวกันอาจมีเกรนส์หลายรูปหลายขนาด  
 แตกต่างกันได้

#### ขั้นที่ 2 การเตรียมอิมัลชันสำหรับถ่ายรูป (4)

อิมัลชันสำหรับถ่ายรูปที่ทำขึ้นส่วนใหญ่มีอยู่ 2 ชนิด คือ นิวทรัลไทพ์อิมัลชัน  
 (neutral - type - emulsion) และ แอมโมเนียไทพ์อิมัลชัน (ammonia -  
 type - emulsion)

ก. นิวทรัลไทพ์อิมัลชัน มีวิธีการเตรียม ดังนี้

- (1) เตรียม โบรไมด์โซลูชัน (Bromide Solution) ประกอบด้วย
 

โปแตสเซียมโบรไมด์ (KBr)	135 กรัม
โปแตสเซียมไอโอไดด์ (KI)	5 กรัม
น้ำ	710 ลบ.ซม.
กรดเกลือ (HCl)	0.1-ลบ.ซม.
- (2) เตรียมซิลเวอร์โซลูชัน (Silver Solution) ประกอบด้วย
 

ซิลเวอร์ไนเตรท (Ag NO <sub>3</sub> )	175 กรัม
--------------------------------------	----------

เยลาติน	30 กรัม
น้ำ	655 ลบ.ซม.

ออนทุมิ	49 องศา ซ.
---------	------------

นำโบรไมด์โซลูชันเคมลงในชีวเวอรโซลูชันที่ละน้อยๆ กวนให้เข้ากัน ที่  
ออนทุมิ 49 องศา ซ. เป็นเวลา 45 นาที แล้วเก็บในที่เย็นประมาณ 18 - 24 ชม.  
เพื่อให้มีลชันแข็งตัวนำไปตัดเป็นชิ้นเล็กๆ ล้างน้ำแล้วห่อมจนมีออนทุมิ 25 องศา ซ.

นำเยลาติน 140 กรัม (ชนิดแข็งและอ่อนอย่างละครึ่ง) ผสมกับน้ำ 87.5  
ลบ.ซม. ละลายที่ออนทุมิ 38 องศา ซ. เมื่อละลายดีแล้วทิ้งไว้ให้เย็นมีออนทุมิ 25 องศา  
ซ. นำไปผสมกับน้ำยาที่เตรียมไว้

ข. แอมโมเนียไทพ์อิมลชัน มีวิธีเตรียม ดังนี้


(1) เตรียมโบรไมด์โซลูชัน ประกอบด้วย

โปแตสเซียมโบรไมด์ (KBr)	135 กรัม
โปแตสเซียมไอโอไดด์ (KI)	5 กรัม
เยลาติน	30 กรัม
น้ำ	710 ลบ.ซม.


(2) เตรียมชีวเวอรโซลูชัน ประกอบด้วย

ชีวเวอรไนเตรท (Ag NO <sub>3</sub> )	175 กรัม
น้ำ	435 ลบ.ซม.

เติมแอมโมเนีย(ammonia) (เจือจาง 10 %)ลงในชีวเวอรโซลูชันที่  
เตรียมไว้ จะเกิดปฏิกิริยา ดังสมการ




แล้วจะแยกออกอย่างรวดเร็วเป็นชีวเวอรออกไซด์(silver oxide) มีสีดำ ดังสมการ




ในขณะที่มีแอมโมเนียเพียงพอปฏิกิริยาจะดำเนินต่อไปเป็นรูป คอมเพล็กซ์ชีวเวอรแอมมิน

(complex silver ammine)(ชีวเวอรแอมโมเนท silver ammoniate) ดังสมการ



ปฏิกิริยาข้างบนนี้สามารถแทนได้โดยใช้สมการต่อไปนี้



นำชีวเวอร์โซลูชันเค็มลงในโบรไมด์โซลูชันที่ละหยด ที่อุณหภูมิ 25 องศา ซ. เป็นเวลา 30 นาที แล้วนำไปเก็บไว้ในที่เย็นประมาณ 18 - 24 ชม. เพื่อให้มีลชันแข็งตัว นำไปตัดเป็นชิ้นเล็กๆลงในน้ำ หลอมและเค็มเขละคิน 140 กรัม น้ำ 875 ลบ.ซม. อุณหภูมิ 38 องศา ซ.เช่นเดียวกับวิธีแรก จากนั้นจึงนำไปฉาบลงบนสิ่งรองรับ

ในขั้นที่ 2 ซึ่งเป็นการเตรียมอิมัลชันสำหรับถายรูปนี้ อาจกล่าวเป็นขั้นๆเป็นลำดับได้ดังนี้

(ก) ขั้น ปริธิพิเตชัน (The precipitation stage)

ขั้นนี้บางครั้งเรียกว่า ปริธิพิเตชันของโซลิดเฟส (precipitation of the solid phase) หรือ อิมัลสิฟิเคชัน (emulsification) ชิวเวอร์แฮไลด์มีลักษณะคล้ายโซลิดเฟส คือมีปฏิกิริยาการสลายตัวเชิงซ้อน (double decomposition reaction) ระหว่างน้ำยาชีวเวอร์ไนเตรท ( $\text{AgNO}_3$ ) หรือชีวเวอร์แอมโมเนท (silver ammoniate) ในแอมโมเนียโปรเซส (ammonia process) กับอัลคาไล แฮไลด์ (alkali halide) ในเขละคิน ดังสมการ



ขณะที่เติมน้ำยาชีวเวอร์ไนเตรทลงในน้ำยาชีวเวอร์แฮไลด์นั้น ถ้าน้ำยาเจือจางและมีสารทำปฏิกิริยาเพียงพอแล้ว ชิวเวอร์แฮไลด์จะแยกตัวออกเป็นอนุภาคเล็กมากและมีประจุไฟฟ้า ถ้ามีโปแตสเซียมโบรไมด์เหลืออยู่ ผิวของชีวเวอร์-ไนเตรทจะดึงดูดอนุภาคโบรไมด์ไอออน ( $\text{Br}^-$ ) ซึ่งเป็นประจุลบและจะชนประจุลบซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญในการรักษาอนุภาคให้คงอยู่ในน้ำยา

ในการเตรียมอิมัลชันสำหรับถ่ายรูปรูจะต้องควบคุมในเรื่องความเข้มข้นของน้ำยาชีวเวอร์ไนเตรทและพวกอัลคาไลด์บนแอมโมเนียแฮไลด์ เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการชนกันของประจุไฟฟ้า ในการเตรียมอิมัลชันนั้นเวลาคินจะทำหน้าที่คล้ายกับไปหุ้มยूरอบๆอนุภาค เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการรวมตัวตั้งกล่าว โดยการดูดกลืน (adsorption) ของแฮไลด์ไอออน ยังคงสามารถดำเนินต่อไปได้ตามปกติ

วิธีผสมน้ำยาสำคัญมาก เวลาในการพรีซีพี้เคชันนี้ มีผลทำให้ขนาดของเกรนส์เปลี่ยนไป ซึ่งจะทำให้อิมัลชันสำหรับถ่ายรูปรูมีคุณสมบัติในเรื่องความเร็ว (speed) และมีค่าแกมมา (gamma หรือ  $\gamma$ ) เปลี่ยนแปลงไปด้วย ดังตารางที่ 3

### ตารางที่ 3

แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ขนาดของเกรนส์, จำนวนเกรนส์, ความไว, และค่าแกมมา กับ เวลาในการพรีซีพี้เคชัน

เวลาในการพรีซีพี้เคชัน	จำนวนเฉลี่ยต่อ ลบ.ซม.	พื้นที่เฉลี่ย	ความหนาเฉลี่ย	ความไว (สัมพัทธ์)	แกมมา
0' 31"	$6.85 \times 10^9$	0.14	0.062	12	2.50
4' 22"	$2.09 \times 10^9$	0.28	0.096	52	2.08
10' 12"	$0.63 \times 10^9$	0.50	0.183	150	1.50
19' 30"	$0.28 \times 10^9$	0.82	0.248	250	1.36
42' 40"	$0.17 \times 10^9$	1.47	0.253	450	0.94
54' 50"	$0.09 \times 10^9$	2.35	0.284	630	0.23
55' 10"	$0.04 \times 10^9$	2.56	0.383	910	0.05

ในการเตรียมอิมัลชันสำหรับถ่ายรูปรูที่ต้องการ เกรนส์ละเอียดนั้นมักจะเติมชีวเวอร์โซลูชันลงในแฮไลด์โซลูชันที่ผสมอยู่กับเวลาคินแล้ว นอกจากนั้นขนาดของเกรนส์

จะขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของชีวเวอรในเตรทและโปแตสเซียมโบรไมด์ด้วย

ในการเตรียมอิมัลชันสำหรับถายรูปที่ต้องการความเร็วสูง มักจะใช้ไอโอไดค์ เช่น โปแตสเซียมไอโอไดค์ผสมในชั้นพรีซีพีเตชันนี้ ถ้าใช้ไอโอไดค์มีจำนวนไม่เกิน 5 % โมเลกุลของสารแอสไลค์ทั้งหมด แล้วจะได้อิมัลชันสำหรับถายรูปที่มีความไวสูงสุด หากจำนวนของไอโอไดค์มากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้แล้ว จะทำให้อิมัลชันสำหรับถายรูปที่ผลิตได้ มีความไวลดลง นอกจากนั้นจำนวนไอโอไดค์ยังมีผลทำให้ขนาดและรูปร่างของเกรนส์ในอิมัลชันสำหรับถายรูปเปลี่ยนไปด้วย กล่าวคือ โดยทั่วไปผลึกหรือเกรนส์ของชีวเวอรโบรไมด์บริสุทธิ์จะมีรูปเป็นเม็ดแบนๆ เมื่อผสมไอโอไดค์ด้วยจะทำให้ผลึกหรือเกรนส์นั้นเปลี่ยนรูปร่างขึ้น

#### (ข) ขั้นไรพเพนนิ่ง (The ripening stage)

ในการทำอิมัลชันสำหรับถายรูปนั้น ในชั้นพรีซีพีเตชัน ที่ผ่านมา การเพิ่มขนาดของผลึกเกิดขึ้นได้เมื่อผลึกอื่นหมดไป

การเพิ่มขนาดของอนุภาค อาจทำได้ 2 ทาง คือ

- (1) รวมหลายๆอนุภาคเข้าด้วยกันแล้วทำให้ตกเป็นผลึกเดียวกัน
- (2) โดยออสวัลด์ไรพเพนนิ่ง(Oswald ripening) เป็นการเพิ่มขนาดของเกรนส์จากหลักที่ว่า เมื่อทำผลึกใหญ่ให้เป็นผง จะต้องเสียพลังงานไปในการทำให้โครงสร้างนั้นแยกออก พลังงานจะอยู่ที่ผิวของไอออน ดังนั้นอนุภาคเล็กจึงมีพลังงานที่ผิว/มวลสาร (surface energy/unit mass) มากกว่าอนุภาคใหญ่ เมื่ออนุภาคแต่ละอัน อนุภาคที่เล็กกว่าก็จะจมลงไปในอนุภาคใหญ่ ทำให้ผลึกหรือเกรนส์ของอนุภาคใหญ่โตขึ้น เป็นการรวมตัวหรือเพิ่มขนาดของเกรนส์โดยวิธีฟิสิกส์ไรพเพนนิ่ง (physical ripening)

แมลินอสกี (Malinowski) ได้ศึกษาเรื่องฟิสิกส์ไรพเพนนิ่งในแอมโมเนียไทพอิมัลชัน พบว่า ถ้าความเข้มข้นของแอมโมเนียไฮดรอกไซด์(ammonium hydroxide) สูง และความเข้มข้นของไอโอไดค์ต่ำ มีโปแตสเซียมโบรไมด์เพียงพอ 10 - 20 % แล้วจะทำให้ขนาดของเกรนส์เพิ่มขึ้น อัตราเพิ่มขนาดของเกรนส์นั้นขึ้น



ต้นต่ำมาก แล้วค่อยสูงขึ้น ในตอนสุดท้ายอัตราการเพิ่มขนาดของเกรนส์จะต่ำลงอีก อัตราของฟิสิกส์สัฟเฟนนิ่งขึ้นขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสิ่งเจือปนในเยลาตินหรือลักษณะที่ประกอบเป็นเยลาตินนั้น อนุของเยลาตินที่เน่าเปื่อยทำให้เกิดปฏิกิริยายับยั้ง อัตราฟิสิกส์สัฟเฟนนิ่งได้

เนื่องจากการที่นิวของชีวเวอรแฮโลคคกกลืนสารประกอบไว้ ดังนั้นความเข้มข้นของน้ำยาจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ฟิสิกส์สัฟเฟนนิ่งช้าลง สภาวะที่เหมาะสมต่าง ๆ ได้แก่ อัตราการเติมน้ำยา ชิวเวอรโบรไมค อนุของเยลาติน ฯลฯ เหล่านี้ อาจช่วยในการฟิสิกส์สัฟเฟนนิ่งได้ ค่า pH ของน้ำยาเป็นสาเหตุหนึ่ง ฟิสิกส์สัฟเฟนนิ่งจะลดลงเมื่อค่า pH ลดลง และจะหยุดเมื่อค่า pH ประมาณ 2 หน่วย (unit) ต่ำกว่า ไอโซอิเล็กตริกพอยท์

ตัวทำละลายชีวเวอรแฮโลคที่เจือจาง คือ แอมโมเนีย และโบรไมคไอออน ( $\text{Br}^-$ ) ที่เกินเหลืออยู่ ( $\text{Br}^-$  เป็นตัวทำละลายที่สำคัญในการเตรียมนิวตรอลไทพ์อิมัลชัน แอมโมเนีย เป็นตัวทำละลายที่สำคัญในการเตรียมแอมโมเนียไทพ์อิมัลชัน) จะทำให้อัตราฟิสิกส์สัฟเฟนนิ่งเพิ่มขึ้น ควบเหตุนี้ ในการทำอิมัลชันนี้ ชั้นแรกจึงใช้อุณหภูมิสูง ในการทำอิมัลชันสำหรับฉายรูปนั้น หลังจากชั้นฟิสิกส์สัฟเฟนนิ่งนี้แล้ว รูปวาง และขนาดของเกรนส์จะไม่เปลี่ยนอีกต่อไป

### (ค) ชั้นล้าง (Washing)

ในตอนท้ายของชั้นฟิสิกส์สัฟเฟนนิ่งนั้น อิมัลชันจะมีพวกค่างและพวกอัลคาไล (alkali) ที่ละลายได้เหลืออยู่ และมี แอมโมเนียในเตรท แอมโมเนีย เหลืออยู่ในอิมัลชันที่เตรียมได้นั้น ถ้าเราฉายอิมัลชันที่ไคลงบนสิ่งรองรับที่น้ำยาซึมลงไปไม่ได้ เช่น เซลลูโลสอะซิเตท (cellulose acetate) หรือ กระจก แล้วอัลคาไล ในเตรท (alkali nitrate) จะตกผลึกออกมาจากอิมัลชันที่แห้ง ซึ่งจะมีผลกระทบกระเทือนถึงคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของฟิล์มที่ทำขึ้นนั้น ส่วนแอมโมเนียที่ยังมีเหลืออยู่ในอิมัลชันจะเป็นเหตุให้เกิดหมอก (fog) ขึ้นมากมายในฟิล์ม ส่วนใหญ่ของแฮโลคที่ละลายได้ซึ่งเหลืออยู่ จะทำให้ความไวของอิมัลชันสำหรับฉายรูปลดลงไปเป็นอันมาก

ดังนั้นในทางปฏิบัติ หากจะใช้มีลชันฉาบลงบนสิ่งรองรับที่น้ำยาซึม  
ไม่ได้จึงจำเป็นต้องนำน้ำยาที่เตรียมได้นั้นมาล้างเอาแอมโมเนียออกให้หมด จนมีลชัน  
นั้นมีคุณสมบัติเป็นกลางเสียก่อน และต้องกำจัดไนเตรทและพวกแฮไลด์ที่ละลายได้เหลือ  
อยู่นั้นออกด้วย แต่อาจจะฉาบมีลชันลงบนสิ่งรองรับที่น้ำยาซึมได้ เช่น กระดาษ แล้ว  
อาจจะไม่ตกลงก็ได้ เพราะพวกเกลือต่างๆจะซึมแทรกเข้าไปในสิ่งรองรับนั้นจึงไม่  
ตกผลึกออกมาทางผิวของมีลชัน ส่วนแอมโมเนียก็จะระเหยหมดไปด้วยเช่นกัน

ตอนต้นของขั้นที่ 2 ในเรื่องการเตรียมมีลชันสำหรับถายรูปนี้ ได้  
บรรยายถึงการล้างโดยทำเยลาตินชีวเวอรแฮไลด์มีลชันให้จับเป็นก้อนแข็ง แล้วนำมา  
ตัดเป็นชิ้นเล็กๆล้างน้ำบริสุทธิ์ แล้วจึงนำไปหลอมในน้ำหรือในน้ำยาเยลาตินอีกทีหนึ่ง


ในขั้นการล้างมีวิธีการปฏิบัติดังนี้ คือ นำมีลชันซึ่งผ่านการเตรียมใน  
ขั้นพรีพรีเคชัน และขั้นรีพเพนนิ่ง มาแล้วซึ่งจะมีลักษณะเป็นวุ้นแข็ง นำมาฉีกหรือตัดให้  
เป็นฝอยหรือเป็นชิ้นเล็กๆนำไปล้างด้วยน้ำบริสุทธิ์หลายครั้ง แล้วนำไปทดสอบวิเคราะห์  
ดู (Analytical tests) ด้วยการตรวจน้ำที่ล้างออกมาโดยวิธีตรวจสอบบราวน์ริง  
(Brown ring test) เพื่อคว่ายังมีไนเตรทอยู่หรือไม่ จะตกลงจนไม่มีไนเตรท  
เหลืออยู่ นอกจากนั้นถ้าหากล้างไปนานๆแล้ว ในที่สุดตัวมีลชันเองจะละลายออกมาก  
ก็เกิดการล้างได้ หรืออาจจะล้างมีลชันจนกระทั่งมีชีวเวอรไอออนอยู่ในโบรไมด์ที่เหลือ  
ทิ้งนี้เนื่องจากชีวเวอรไอออนรวมกับเยลาตินเป็นชีวเวอรเยลาตินเนท (silver  
gelatin) ขณะที่ชีวเวอรโบรไมด์สมมูลย์พอดี จะมีชีวเวอรไอออนมากที่สุด  
ประมาณ  $10^{-6}$ , 1 กรัมของเยลาตินจะสมมูลย์กับชีวเวอรไอออนที่อยู่ในน้ำยาที่เป็นกลาง  
1 มิลลิกรัม ดังนั้นการล้างอาจล้างเยลาตินชีวเวอรโบรไมด์มีลชันจนกระทั่งส่วน  
ประกอบเฉลี่ยมีชีวเวอรทั้งหมด 0.4 % ประกอบอยู่กับเยลาติน แทนที่จะเป็นส่วน  
ประกอบของโบรไมด์

ในทางปฏิบัติ ตามปกติจะล้างไปจนกระทั่งโบรไมด์ที่เหลืออยู่ถูกกำจัด  
จนเหลือปริมาณอยู่เพื่อดำเนินการในขั้นออฟเซเตอร์รีพเพนนิ่งและขั้นสำเร็จ (finishing)  
เท่านั้น

(ง) ขั้น ออฟเตอร์-รีพเพนนิ่ง (After-Ripening)

หลังจากขั้นการล้างตอมน้ำอิมัลชันมาดำเนินการต่อในขั้นออฟเตอร์-รีพเพนนิ่ง โดยนำอิมัลชันที่เตรียมได้นั้นมาหลอมที่อุณหภูมิคงที่ 50 องศา ซ. เป็นเวลาประมาณ 1 ชม. ในระยะเวลาช่วงนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดของเกรนส์หรือรูปร่างทั่วไป (general form) บางเล็กน้อย หรืออาจจะไม่เปลี่ยนแปลงเลย ทั้งนี้เพราะพวกตัวเร่งในเรอ์รีพเพนนิ่ง (repening accelerator) เช่น โบรไมด์ไอออน และ แอมโมเนียที่เหลืออยู่ ได้ถูกแยกออกไปแล้วในขั้นการล้างนั้น

ในขั้นออฟเตอร์-รีพเพนนิ่งนี้ มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในด้านคุณภาพของอิมัลชันสำหรับถ่ายรูป คือ การลดความไว และ คอนทราสต์ (contrast) อันเนื่องมาจากปฏิกิริยาความไวทางเคมี (chemical sensitizing reaction) ดังรูปที่ 4 ซึ่งเป็นกราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงแคแทโอะวิซติคเคอพัว (characteristic curve) ของแอมโมเนียไทพ์ ไอโอโคโบรไมด์อิมัลชัน (ammonia-type iodobromide emulsion) ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากสารที่ทำให้เกิดความไวทางเคมี (chemical sensitizing)



รูปที่ 4

เส้นกราฟหมายเลข 1 เมื่อไม่ใช้สารที่ทำให้เกิดความไวทางเคมี  
 เส้นกราฟหมายเลข 2 เมื่อใช้ซอร์ส ไทโอไซแอนไนท์ (aurous thio-cyanite) เป็นสารที่ทำให้เกิดความไวทางเคมี  
 ความไวทางเคมีนี้เกิดขึ้นได้โดยปฏิกิริยาของเฮลาติน หรือสิ่งเจือปน



คริปโตไซแอนนิน(Kryptocyanin)	ทำให้เกิดความไวต่อแสง สีแดงจัด $\lambda$ 8000
มีโซไซแอนนิน(Mesocyanin)	" สีอินฟราเรด $\lambda$ 9000
นีโอไซแอนนิน(Neocyanin)	" สีอินฟราเรด $\lambda$ 10000
ซีนไซแอนนิน(Xenocyanin)	" สีอินฟราเรด $\lambda$ 10000


สารที่ทำให้เกิดความไว อาจจัดเป็นพวกได้ดังนี้

(1) พวกสารประกอบซึ่งทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์แฮไลด์แล้วประกอบเป็นซิลเวอร์ซัลไฟด์(silver sulfide) เรียกว่าเป็น ซัลเฟอร์เซนซิไทเซอร์ (sulfur sensitizer)

(2) พวกสารประกอบซึ่งลด(reduce) ซิลเวอร์ไอออนไปเป็นซิลเวอร์ เรียกว่าเป็น รีดักชัน หรือ ซิลเวอร์เซนซิไทเซอร์(reduction or silver sensitizer)

(3) พวกเกลือของทองและโลหะมีค่าอื่นๆ

ปริมาณของสารที่ทำให้เกิดความไวนั้นจะต้องพอดี จึงจะได้มีผลดีที่สุดสำหรับถ่ายรูป ที่มีคุณสมบัติตามต้องการ เช่น ถ้าใช้ ออลลิล ไทโอยูเรีย(allayl thiourea) มีความเข้มข้นมากเกินไปแล้วจะทำให้เกิดหมอกขึ้นมากมาย ซิลเวอร์โบรไมด์จะควบไทโอยูเรียได้อย่างแรง จะมีปฏิกิริยาที่สำคัญในเรื่องการทำให้ความไวเกิดขึ้นบนผิวของเกรนส์ ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมแล้วซิลเวอร์ซัลไฟด์จะเกิดขึ้น ดังสมการ



การทำให้เกิดความไวในการถ่ายรูป(photographic sensitivity) และอัตราของปฏิกิริยาซึ่งเกิดซิลเวอร์ซัลไฟด์ จะเพิ่มขึ้นโดยการเพิ่มอุณหภูมิ, เพิ่ม pH และลดความเข้มข้นของแฮไลด์ไอออนที่มีเกินอยู่ พฤติกรรมที่เกิดขึ้นไประหว่างการทำให้เกิดความไว และอัตราของปฏิกิริยานี้เอง ทำให้การเกิดซิลเวอร์ซัลไฟด์เป็นสิ่งแสดงให้เห็นถึงการเกิดความไวได้

ชีวเวอรซ์ัลฟายด์จะไปเร่งปฏิกิริยาระหว่างชีวเวอรซ์ไอออนกับไทโอยูเรีย ไทโอซัลเฟตไอออน(thiosulfate ion) ซึ่งเป็นซัลเฟอร์เซนซิไทเซอร์ ก็จะถูกกดอย่างแรงโดยชีวเวอรซ์แอคทีฟ และจะทำปฏิกิริยาภายใต้สภาวะที่เหมาะสมที่จะทำให้เกิดชีวเวอรซ์ัลฟายด์บนผิวของเกรนส์

รีดิวซิงเอเจนต์(reducing agent) เช่น สแตนนัส-คลอไรด์(stannous chloride) และ ไฮดราซีน(hydrazine) มีปฏิกิริยาเหมือนเป็นสารที่ทำให้เกิดความไว คือ จะทำปฏิกิริยากับชีวเวอรซ์ไอออนเพื่อประกอบขึ้นเป็นปริมาณของชีวเวอรซ์ ทำให้เกิดการเพิ่มความไวขึ้น โค้ดเกยกกล่าวมาแล้วว่าในเขลาดินก็อาจมีพวกรีดิวซิงเอเจนต์อยู่ จึงกระทำปฏิกิริยาเป็นสารทำให้เกิดความไวด้วย การทำให้เกิดความไวโดยใช้ซัลเฟอร์เซนซิไทเซอร์นั้นจะมีความต้านทานปฏิกิริยาออกซิไดซิงเอเจนต์(oxidizing agent) อย่างอ่อนๆ เช่น เฟอร์ไรไซแอนายด์(ferricyanide) นี้คือความแตกต่างของปฏิกิริยาของซัลเฟอร์เซนซิไทเซอร์ และ รีดิวซิงเอเจนต์เซนซิไทเซอร์

เซนซิไทเซอร์ซึ่งเป็นพวกเกลือของทองและโลหะมีค่าอื่นๆ เกิดจากปฏิกิริยาของสารประกอบของทอง(gold compound)และ โกลด์ไอออนคอมเพล็กซ์(gold-ion complex) ไคออร์ส-ไทโอไซแอนเนท-คอมเพล็กซ์(aurous thiocyanate complex) และสามารถเพิ่มความไวของอีมีชันได้ด้วยซัลเฟต หรือรีดิวซิงเอเจนต์เซนซิไทเซอร์ การทำให้เกิดความไวแบบนี้เนื่องมาจากการสร้างเป็นรูป(formation)ของอนุของทองบนผิวเกรนส์

มิทเชลล์(Mitchell) และผู้ร่วมงานของเขาได้ทำการทดลองโดยนำผลึกชีวเวอรซ์โบรไมด์ซึ่งเตรียมได้โดยวิธีคูลิง-เพียวริฟายด์(cooling purified)มาหลอมระหว่างแผ่นแก้ว ผลึกนี้จะแสดงให้เห็นการเกิดความไวสำหรับภาพแฝงขึ้น โดยการหลอมตัวของ เงิน, ทอง, หรือไอของชีวเวอรซ์ัลฟายด์ ลงบนผิวของชีวเวอรซ์โบรไมด์ซึ่งไม่มีเขลาดิน แต่หาปริมาณสารที่ทำให้เกิดความไวนี้มากเกินไปแล้วก็จะทำให้เกิดหมอกขึ้น

(จ) ขั้นการเพิ่มเติมก่อนฉาบ (Final Additions before Coating)

ในระหว่างที่วิวัฒนาการ (development) ฟิกซิง (fixing) และการล้าง ภายหลังจากการฉายรูปนั้น เยลาตินจะพองขึ้น จึงต้องพิจารณาถึงความเครียด (mechanical stress) บนผิวเยลาตินด้วย เยลาตินสามารถต้านทานความเครียด ได้มากขึ้นโดยการเพิ่มฮาร์ดคิงเอเจนต์ (harding agent) ลงไปในอิมัลชันก่อนที่จะนำไปฉาบ เช่น เคมโครมอลัม (chrom alum) 1 กรัมต่อเยลาติน 100 กรัม หรืออาจใช้ ฮาร์ดคิงเอเจนต์ชนิดอื่นๆก็ได้ เช่น ฟอร์มอลดีไฮด์ (formal dehyde) แต่ถ้าใช้ปริมาณ ฮาร์ดคิงเอเจนต์มากเกินไปแล้วจะทำให้เกิดการหน่วงวิวัฒนาการ และเกิดการสูญเสียในด้านการทำให้เกิดความไวขึ้นด้วย

สารที่ทำให้มีอิมัลชันสำหรับถ่ายภาพมีความไวเป็นพิเศษ (spectral sensitivity) ได้แก่ เซนซิไทซิงดาย (sensitizing dye) คือ สีย้อมชนิดต่างๆ ซึ่งเรียกว่า ออปติคัล-เซนซิไทเซอร์ (optical sensitizer) ซึ่งมักจะเติมสีย้อมลงไปในขณะเตรียมสารออร์โธโครแมติกและแพนโครแมติก (orthochromatic and panchromatic material) เมื่อกรรมวิธีในการผลิตอิมัลชันสำหรับถ่ายภาพจะสำเร็จ สีย้อมซึ่งมีปริมาณอยู่เพียงเล็กน้อยจะซึมเข้าไปในผิวของทิวเวอร์ไบรไมด์ทำให้อิมัลชันเกิดความไวขึ้น และจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อสีย้อมซึมเข้าไปในผิวก่อนที่ผิวของเกรนส์ทั้งหมดจะปิดลง

เซนซิไทซิงดายมีหลายอย่าง จึงอาจเลือกใช้เพื่อให้ได้คุณสมบัติตามต้องการ ในช่วงความยาวคลื่นต่างๆได้

การเติมสารต่างๆเพื่อให้ได้คุณสมบัติพิเศษอื่นๆ เช่น เพื่อป้องกันรักษาคุณภาพของฟิล์ม, ทำลายการเกิดหมอก, ฯลฯ เหล่านี้จะต้องกระทำก่อนการฉาบเสมอ

ขั้นที่ 3 การฉาบ (Coating)

อิมัลชันที่ทำสำเร็จเรียบร้อยแล้วต้องนำไปฉาบลงบนสิ่งรองรับ (supporting material) ที่เหมาะสม ในฟิล์มถ่ายภาพทั่วไปมักใช้สิ่งรองรับที่เป็น เซลลูโลส-เอสเทอร์ (cellulose ester) เช่น อะซิเตท (acetate) สำหรับโฟโต-

กราฟฟิคเพลท(photographic plate) ใช้กระจก ส่วนกระดาษอัดรูป (photographic paper) ใช้กระดาษเป็นสิ่งรองรับ กรณีที่เป็นงานพิเศษโดยเฉพาะ อาจใช้ไม้ หรือ โลหะ เป็นสิ่งรองรับได้

### 3. ข้อสังเกตเกี่ยวกับอิมัลชันชนิดพิเศษ

สารที่ใช้และกรรมวิธีต่างๆในการทำอิมัลชันสำหรับถ่ายภาพนั้น อาจเปลี่ยนแปลงไปตามจุดประสงค์ที่ต้องการ สิ่งที่เป็นต้องใช้โดยไม่อาจใช้สิ่งอื่นแทนได้ ได้แก่ ซิวเวอร์แอไลต์ และ เยลาติน เท่านั้น ส่วนสารอื่นๆและการฉายอิมัลชันเป็นชั้นหนาหรือบางเพียงใดนั้น อาจเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการที่จะใช้

อิมัลชันสำหรับเนกาทีฟฟิล์ม(negative film) จะใช้เยลาตินแห้งหนัก 60 ส่วนต่อซิลเวอร์แอไลต์หนัก 40 ส่วน และนำมาฉายให้มีความหนาประมาณ 0.02 มม. มีซิลเวอร์แอไลต์ประมาณ 1.5 มิลลิกรัมต่อ 1 ลบ.ซม. ฟิล์มที่ทำสำเร็จแล้วจะมีความชื้นอยู่เล็กน้อย(ประมาณ 10 % ของน้ำหนักเยลาตินทั้งหมด) นอกจากนั้นจะมีแอไลต์ที่เหลือและสิ่งเจือปนต่างๆเล็กน้อย และจะมีสารที่ไคสมลงไปเพื่อให้อิมัลชันมีคุณสมบัติพิเศษต่างๆอยู่อีกบาง

อิมัลชันสำหรับโพสิทีฟฟิล์ม(positive film) จะมีจำนวน % ของซิลเวอร์แอไลต์น้อยกว่าพวกเนกาทีฟฟิล์ม และจะบางกว่าด้วย

เอกซ์-เรย์ อิมัลชัน(X-ray emulsion) เป็นโบรไมด์หรือไอโอโบรไมด์ อิมัลชัน ได้มีการทดลองเพื่อใช้สารอื่นแทนปรากฏว่าสามารถใช้สารหลายอย่างแทนได้ เช่น ซิวเวอร์ทังสเตน(silver tungsten) แต่มีผลคือซิลเวอร์แอไลต์ไม่ไค การเอกซ์เรย์ต้องการให้ฟิล์มมีการดูดกลืนรังสีที่มากที่สุดดังนั้นการทำฟิล์มเอกซ์เรย์จึงฉายอิมัลชันหนากว่าฟิล์มตามปกติ และจะฉายทั้งสองด้านของฟิล์มด้วย

อิมัลชันที่มีคอนทราสต์(contrast) สูง ทำได้โดยการผสมน้ำยาซิลเวอร์และโบรไมด์อย่างรวดเร็ว กวนพอสุกเท่านั้น เกรนส์ของอิมัลชันที่เตรียมได้จะมีขนาดเล็ก ทำให้มีคุณสมบัติคอนทราสต์สูงด้วย



อิมัลชันที่ใส่นาบทระดาษอัครูป เป็นอิมัลชันที่มีความไวน้อย เรียกว่า สโลว์ (slow) เป็นอิมัลชันที่มีเกรนส์ละเอียด

พรีนเอาท์ อิมัลชัน(Print-out emulsion) เป็นอิมัลชันพิเศษ เมื่อถูกแสงสว่างโดยตรงจะไดัภาพ(image silver) โดยไม่ต้องผ่านการคิวลอป การทำอิมัลชันพวกนี้ใช้ ซิวเวอร์คัลโรด์ หรือเกลือของซิลเวอร์ มีสารอินทรีย์ เช่น ออกซาเลท (oxalate) ฯลฯ ผสมอยู่ ในพรีนเอาท์ อิมัลชัน จะมีซิลเวอร์ไอออนอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งแตกต่างจากอิมัลชันทั่วไป

โลว์-เยลาติน อิมัลชัน(low-gelatine emulsion) แบบอื่นๆใช้สำหรับบันทึกเกี่ยวกับ แสงคอสมิก(cosmic ray), อนุภาคนิวเคลียส(nuclear particle) และ อิเล็กตรอน(electron) เหล่านี้ประกอบด้วยซิลเวอร์แฮไลด์มากถึง 80 % การน้าบอิมัลชันก็จะน้าบหนากว่าฟิล์มธรรมดา หรือบางครั้งอาจทำเป็นแผ่นบางๆโดยไม่ใช้สิ่งรองรับเลยก็มี

#### 4. คุณสมบัติของอิมัลชันสำหรับถ่ายภาพ

อิมัลชันสำหรับถ่ายภาพเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้เกิดภาพขึ้น ในงานแต่ละอย่างมีความต้องการอิมัลชันสำหรับถ่ายภาพที่มีคุณสมบัติเฉพาะแตกต่างกันไป ในการปฏิบัติงานจึงจำเป็นจะต้องทราบคุณสมบัติของอิมัลชันสำหรับถ่ายภาพเสียก่อน เพื่อจะเลือกใช้อิมัลชันสำหรับถ่ายภาพที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการได้ถูกต้อง อันจะทำให้การปฏิบัติงานนั้นๆ ใ้ได้รับผลดีที่สุด

สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติต่างๆของอิมัลชันสำหรับถ่ายภาพ คือ แคลแรกเดอะริชติคเคอพัว ซึ่งเป็นกราฟเส้นโค้งเขียนขึ้นจากความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นที่เห็น(optical density) กับ ค่าลอการิทึมของเอกซโพสเชอะ(logarithm of the exposure) โดยการนำสิ่งที่น้าบด้วยอิมัลชันสำหรับถ่ายภาพมาเอกซโพสด้วยแสงชุดหนึ่งซึ่งประกอบด้วยค่าเอกซโพสเชอะที่เพิ่มขึ้นควยค่าที่คงที่อันหนึ่งเป็นลำดับ เมื่อเอกซโพสแล้วนำสิ่งที่น้าบด้วยอิมัลชันสำหรับถ่ายภาพนั้นมาหาค่าความหนาแน่น(density)ของเงินที่เกิเกิดขึ้น

โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า เคนส์โตมิเตอร์ (Densitometer) เมื่อเขียนกราฟระหว่างค่าความหนาแน่นของเงินกับค่าลอกการวิชมของเอกซโพสเซอร์แล้ว จะได้เส้นโค้งซึ่งเรียกว่า แคนแร็คเดอะริชคิคเคอส์

ความหนาแน่น (Density) สัญลักษณ์  $D$  คือค่าลอกการวิชมของความทึบแสง (Opacity) สัญลักษณ์  $O$  ของเงินที่มีอยู่ อาจเขียนสูตรได้ดังนี้

$$\text{การส่งผ่าน (Transmission, T)} = \frac{\text{แสงที่ส่งผ่านไป (Transmitted light, I)}}{\text{แสงตก (Incident light, I}_0)}$$

$$\text{ความทึบแสง (Opacity, O)} = \frac{1}{\text{การส่งผ่าน}} = \frac{1}{T} = \frac{I_0}{I}$$


$$\text{ความหนาแน่น (Density, D)} = \log_{10} \text{ ความทึบแสง} = \log_{10} \frac{1}{T}$$

ค่าเอกซโพสเซอร์ที่กล่าวถึงนี้ เป็นจำนวนรวมทั้งหมดของพลังงานการส่องแสง (luminous energy) ซึ่งกระทำบนสิ่งที่มีลักษณะสำหรับกายรูปไว้ ปกติใช้หน่วย เมตร-ก้านตั้งเทียน-วินาที (meter-candle-seconds) ดังนั้นลอกการวิชมของเอกซโพสเซอร์ที่นำมาใช้ในการเขียนแคนแร็คเดอะริชคิคเคอส์จึงมีหน่วยเป็น เมตร-ก้านตั้งเทียน-วินาที

ความชัน (slope) หรือ เกรเดียน (gradient) ที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของเส้นโค้ง แสดงให้เห็นถึงความรวดเร็วในการเปลี่ยนค่าความหนาแน่นเมื่อค่าเอกซโพสเซอร์เปลี่ยนไป ลักษณะของแคนแร็คเดอะริชคิคเคอส์โดยทั่วไปดังแสดงในรูปที่ 5 อาจแบ่งเป็นส่วนต่างๆ ได้ดังนี้

ก. ระยะจากแกน Y ถึง A เป็นระยะเมื่อการเอกซโพสเซอร์มีค่าน้อยกว่าจุด A ระยะนี้เมื่อผ่านการวิชลอแล้วปรากฏว่าไม่มีความหนาแน่นของภาพ (no image density) ความหนาแน่นที่ปรากฏจะมีลักษณะเป็นหมอกหยาบๆ (gross fog) ซึ่งเป็นความหนาแน่นที่เกิดจากสิ่งรบกวนอื่น รวมทั้งความหนาแน่นที่เป็นหมอกอันเนื่องมาจาก

การวัดหรือเรียกว่าเป็นความหนาแน่นพื้นฐาน



รูปที่ 5 แสดงแคแรคเทอริสติกเคอร์ฟของอิมัลชันสำหรับถ่ายภาพ

ที่จุด A เป็นค่าเอกซโพสเชอะเริ่มต้น (threshold exposure) นั่นคือ เป็นค่าเอกซโพสเชอะต่ำสุดที่ทำให้เกิดความหนาแน่นได้

ข. ระยะ AB เรียก โท (Toe) หรือ อันเดอร์เอกซโพสเชอะ (Under exposure) ในระยะนี้ค่าความชันของเส้นโค้งจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเพิ่มเอกซโพสเชอะ

ค. ระยะ BC เรียก เส้นตรง(Straight-line) หรือ คอร์เร็คเอกซ์-โปสเชอะ(Correct exposure) เป็นระยะซึ่งมีค่าความชันของเส้นโค้งคงที่ ค่าความหนาแน่นจะเปลี่ยนแปลงสัมพันธ์เป็นอัตราส่วนโดยตรงกับค่าดอกการวิชมของเอกซ์โปสเชอะ

ในการถ่ายรูปที่ใช้งานให้มีการ เอกซ์โปส เพื่อจุดประสงค์ในการวัดค่าความหนาแน่นของภาพที่ถ่ายได้ เช่น ในงานด้านดาราศาสตร์, สเปกโตรกราฟฟี(Spectrography) แล้วจะได้อัตราที่สุกหากใช้เอกซ์โปสเชอะในช่วงเส้นตรงในแคแรคเทอริสติกเคอหฺว

ง. ระยะจากจุด C ขึ้นไป เรียก โชลเกอะ(Shoulder) หรือ โอเวอร์-เอกซ์โปสเชอะ(Over exposure) ในระยะนี้ค่าความชันของเส้นโค้งจะลดลงเมื่อค่าเอกซ์โปสเชอะเพิ่มขึ้น

ตอจากนั้นเส้นโค้งจะอยู่ในแนวระดับ นั่นคือ เมื่อค่าเอกซ์โปสเชอะเพิ่มขึ้น แต่ความหนาแน่นคงที่ ความหนาแน่นในช่วงเส้นโค้งแนวระดับนี้ ใช้สัญลักษณ์  $D_{max}$

ในบางกรณีหลังจาก  $D_{max}$  ไปแล้ว เมื่อเพิ่มค่าเอกซ์โปสเชอะต่อไป แต่ค่าความหนาแน่นกลับลดลง กรณีในช่วงนี้ เรียกว่า รีเวิร์สแซดเอกซ์โปสเชอะ(Reversal exposure) หรือ โซลาร์ไรซ์เซชัน(Solarization) โซลาร์ไรซ์เซชัน เกิดขึ้นเนื่องจากได้รับแสงมากเกินไป นอกจากนั้นยังเกี่ยวกับวิธีการผลิตอิมัลชันสำหรับถ่ายรูปด้วย คือ หากในการผลิตอิมัลชันสำหรับถ่ายรูปนั้นได้แยกเอาฮาโลเจน(halogen) ที่เหลือจากปฏิกิริยาออกหมดแล้วจะไม่เกิดโซลาร์ไรซ์เซชัน ถ้าหากในการผลิตอิมัลชันสำหรับถ่ายรูปนั้นมีได้แยกเอาฮาโลเจนที่เหลืออยู่ออกก็จะทำให้เกิด รีฮาโลจีเนชัน(Rehalogenation) คือ มีฮาโลเจนอิสระเหลืออยู่ จะไปจับรวมกับเงินที่เกิดขึ้น ทำให้ความหนาแน่นของเงินที่เกิดขึ้นในรูปถ่ายนั้นลดลง ซึ่งเรียกว่าเกิด โซลาร์ไรซ์เซชัน ขึ้น

คุณสมบัติของอิมัลชันสำหรับถ่ายรูปที่กล่าวถึงทั่วไป ได้แก่

(1) ความเร็ว (speed) คือความเร็วที่อิมัลชันสำหรับถ่ายรูปทำปฏิกิริยาตอบสนองว่าจะต้องใช้เวลามากน้อยเพียงใด ระบบวัดความเร็วมีอยู่หลายหน่วย ได้แก่

- เฮชแอนด์ดี (H&D, Hurter & Driffield)

- ดิน (Din)
- ไชน์เนอร์ (Scheiner)
- ยี.อี. (G.E., General Electric)
- เวสตัน (Weston)
- เอ.เอส.เอ. (A.S.A., American Standards Association)

จากแก๊สหลอดตะเกียบที่จุด CB ไปตัดแกนที่จุด Q ดังรูปที่ 5 แล้วค่าเอกซโพสเซอร์ที่จุด Q เรียกว่า อินเนอร์เซีย (Inertia) ก็เป็นค่าเอกซโพสเซอร์ที่จะทำให้เกิดความหนาแน่นขึ้น เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นค่าความไวของอิมัลชันสำหรับถายรูป ซึ่งมีสมการ ดังนี้

$$\text{ความไว} = \frac{1}{\text{อินเนอร์เซีย (Inertia)}}$$

ความไวของอิมัลชันสำหรับถายรูปนี้ มีค่าเปลี่ยนแปลงได้เนื่องในกรณีต่อไปนี้

(ก) เทคนิคในการผลิต

- ในขั้นพัฒนาหนึ่งในการผลิตอิมัลชันนั้น ถ้าเคี่ยวนาน อิมัลชันที่ผลิตได้ จะมีความไวสูงขึ้น
- ในการผลิตอิมัลชันหากมีแอมโมเนียผสมด้วย ใดแก่ แอมโมเนียโพท อิมัลชันจะช่วยให้อิมัลชันสำหรับถายรูปที่ผลิตได้นี้มีความไวสูงขึ้น
- หากใช้ความร้อนในการผลิตอิมัลชันสูงแล้ว จะทำให้อิมัลชันสำหรับถายรูปที่ผลิตได้มีความไวสูงขึ้น แต่เกรนส์ของอิมัลชันจะโคหยาบ

(ข) น้ำยาที่ใช้ในการถายรูป จะทำให้ความไวของอิมัลชันสำหรับถายรูปเปลี่ยนแปลงไปได้

(ค) แสงที่ใช้ในการถายรูป โดยมากอิมัลชันสำหรับถายรูปทุกชนิดจะไวต่อแสงอุลตราไวโอเล็ต (ultraviolet) และสีน้ำเงินมากกว่าแสงช่วงอื่นๆ แสงแคดมีรังสีในช่วงอุลตราไวโอเล็ต และสีน้ำเงินอยู่เป็นส่วนใหญ่ ส่วนแสงไฟฟ้าจะมีรังสีช่วงสีแดงและส้มปนอยู่ ดังนั้นอิมัลชันสำหรับถายรูปจึงไวต่อการถายรูปด้วยแสงแคดมากกว่าการถายรูป

## ควายแสงไฟฟ้า

ความไวต่อสี (Color Sensitivity) แกล็เงินแฮไลด์มีความไวต่อสีน้ำเงิน ม่วง และอุลตราไวโอเลตเท่านั้น หากต้องการอีมีลชันสำหรับถ่ายรูปที่มีความไวต่อรังสี ขาวอื่นควายแล้ว ในการผลิตอีมีลชันสำหรับถ่ายรบนั้นต้องเติมสารที่จะไปช่วยให้เกิดความ ไวต่อสีตามความต้องการ สารที่ช่วยทำให้อีมีลชันสำหรับถ่ายรูปเกิดความไวต่อสีได้แก่ เซนซิไทซิงควาย (Sensitizing Dyes) ดังใก่กล่าวมาแล้ว

ฟิล์มที่มีขายตามทองกลากจะจัดทำเป็นชนิดต่างๆ ซึ่งมีคุณสมบัติไวต่อรังสีขาวต่างๆ กัน ดังตัวอย่างที่แสดงในรูปที่ 6


คุณสมบัติของอีมีลชันสำหรับถ่ายรปอื่น เนื่องจากการใช้สีเป็นสารที่ช่วยทำให้เกิด ความไวนี้จะทำให้ไก่อมีลชันที่มีความไวต่อรังสีในขาวต่างๆแตกต่างกันไปและทำให้เกิด เฮอร์เชลเอฟเฟค (Herschel Effect) ต่างกันควาย

เฮอร์เชลเอฟเฟค เป็นผลที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเอคชโปสครั้งแรกควยรังสี คลื่นสั้น (shorter  $\lambda$ ) เซนแสงสีน้ำเงิน ทำให้เกิดภาพแฝงขึ้น ต่อจากนั้นนำไปเอคชโปส ควยรังสีคลื่นยาว (longer  $\lambda$ ) เซนแสงสีแดง เมื่อผ่านการล้างแล้วปรากฏว่าภาพแฝง ที่เกิดจากการเอคชโปสครั้งแรกควยรังสีคลื่นสั้น บางส่วนหายไป แสดงว่ารังสีคลื่นยาว อาจทำลายภาพแฝงที่เกิดจากรังสีคลื่นสั้นบางส่วนได้ เรียกผลนี้ว่า "เฮอร์เชลเอฟเฟค"

ผู้ที่จะถ่ายรปเพื่อนำไปใช้งาน จะต้องเลือกฟิล์มที่อีมีลชันสำหรับถ่ายรปที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ เช่น

- ในการถ่ายรปฉายเส้น หรือ ทำกระจกฉายภาพ (Lantern Slide) ซึ่งเป็นงานที่ต้องการความละเอียด ต้องการความแตกต่างความดำ จึงควยใช้ฟิล์มชนิดธรรมดา (ordinary) เพราะอีมีลชันสำหรับถ่ายรปในฟิล์มชนิดนี้ประกอบด้วยแกล็เงินแฮไลด์ซึ่งให้ความแตกต่างของความดำสูงกว่าชนิดอื่นๆ

- ในการถ่ายรปพอร์ทเทรท (Portrait) ของผู้ชายนั้นมักใช้ฟิล์มชนิดออร์โธโครเมติก (Orthochromatic)



รูปที่ 6 แสดงคุณสมบัติที่ไวต่อรังสีช่วงต่างๆของอิมัลชันในฟิล์มชนิดต่างๆ (๕)

- ในการถ่ายรูปพอร์ทเทรทของผู้หญิง, เด็ก และในที่ๆต้องการความนุ่มนวลและสวยงาม มักใช้ฟิล์มชนิดแพนโครแมติก(Panchromatic)
- ในการถ่ายรูปทางอากาศระยะสูงๆหรือขณะฟ้าหริ้ว(Haze), การทำ

แผนที่ทางอากาศ, การตรวจการพลางของชาติ, การสำรวจป่า, ฯลฯ มีความต้องการฟิล์มที่มีอิมัลชันสำหรับถ่ายภาพที่ไวต่อช่วงรังสี สีแดงและอินฟราเรด (infra red) จึงต้องเลือกใช้ฟิล์มชนิดอินฟราเรด และระหวางการถ่ายภาพจะต้องใช้เวลานานกรองแสงสีแดงด้วย เพื่อตัดแสงอุลตราไวโอเลตและแสงสีน้ำเงินออก

(2) ความแตกต่างของความดำ (Contrast) คือ อัตราส่วนระหว่างความดำสูงที่สุดกับความดำต่ำสุดของเนกาทีฟ (negative) หรือภาพ อิมัลชันสำหรับถ่ายภาพต่างชนิดกันจะมีความแตกต่างของความดำต่างกัน อิมัลชันสำหรับถ่ายภาพที่ไวสูง จะมีความแตกต่างของความดำต่ำ และมีขนาดเกรนส์โต ส่วนอิมัลชันที่มีความไวน้อยก็มีความแตกต่างของความดำสูง และมีขนาดเกรนส์ละเอียด

ความแตกต่างของความดำนั้นนอกจากจะขึ้นอยู่กับสิ่งที่จะทำการถ่ายภาพ, วิธีการถ่าย, การใช้เวลานานกรองแสง และวิธีการล้าง แล้วยังขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของอิมัลชันสำหรับถ่ายภาพด้วย

ค่าแกมมา ( $\gamma$ ) คือความชันของเส้นตรงในแคแรกเทอริสติกเคอร์ฟ์ ค่าแกมมาที่เป็นตัวเลขนั้น คือ ค่าแทนเจน (tangent) ของมุมที่เกิดจากแกนกราฟที่เป็นค่าเอกซโพสเชอร์ (exposure axis) ในรูปที่ 5 ค่าแกมมานี้เป็นสิ่งแสดงถึงความแตกต่างความดำ และ คุณสมบัติบางประการของอิมัลชัน (นอกจากนั้นยังแสดงถึงขนาดของการคว่ำรอย ซึ่งจะไม่กล่าวถึงในที่นี้)


(3) ค่าเลขติจุก (Latitude) อาจเขียนสูตรได้เป็น

$$\text{เลขติจุก} = \frac{\text{แอนติล็อกของค่าคอร์เรคเชอร์เอกซโพสเชอร์สูงสุด (Anti log of max. correct exposure)}}{\text{แอนติล็อกของค่าคอร์เรคเชอร์เอกซโพสเชอร์ต่ำสุด (Anti log of min. correct exposure.)}}$$

ตัวอย่างเช่น ฟิล์มอันหนึ่งมีค่า

ล็อกการวิชันของคอร์เรคเชอร์เอกซโพสเชอร์สูงสุดที่จุก C = 2.2





ลอคการวิชมของคอร์เรคเอกซโพสเชอร์ค่าสุดที่จุด B = 0.2

คั้งนั้นค่าแอนติลอคของคอร์เรคเอกซโพสเชอร์สูงที่สุด = 160

คั้งนั้นค่าแอนติลอคของคอร์เรคเอกซโพสเชอร์ค่าสุด = 1.6

$$\text{กาเลทคิจุกของฟิล์ม} = \frac{160}{1.6} = 100$$

หมายความว่าฟิล์มนี้สามารถถ่ายภาพที่มีความหนาแน่นของแสงที่มืดและสว่างต่างกันได้ถึง 100 เท่า

(4) ขนาดเกรนส์ อิมัลชันสำหรับถ่ายภาพที่มีความไวสูงขนาดของเกรนส์ (คือขนาดของเม็ดของเกลือเงิน) ใหญ่กว่าอิมัลชันที่มีความไวต่ำ ในการผลิตอิมัลชันสำหรับถ่ายภาพนั้น หากใช้ความร้อนสูงและเวลานานจะทำให้ขนาดเกรนส์ของอิมัลชันโตหยาบขึ้น นอกจากนั้นขนาดของเกรนส์อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้โดยใช้วิธีการล้าง, การคั่วลอปช่วย

(5) ริโซลวี่งพาวเวอร์ (Resolving Power) คือ ความสามารถของอิมัลชันสำหรับถ่ายภาพจะสามารถถ่ายลายเส้นละเอียดมองเห็นได้ชัดเจนมากน้อยเพียงใด วิธีการวัดการริโซลวี่งพาวเวอร์นี้ จะวัดเป็นจำนวนเส้นในระยะทาง 1 มิลลิเมตร ในงานที่ต้องการถ่ายลายเส้นละเอียด จะต้องใช้อิมัลชันสำหรับถ่ายภาพที่มีการริโซลวี่งพาวเวอร์สูง นอกจากนั้นเลนส์ของกล้องถ่ายภาพ และน้ำยาที่ใช้ในการคั่วลอป จะช่วยทำให้ค่า

รีโซลวี่งพาวเวอร์เปลี่ยนแปลงไปไคบาง

คุณสมบัตืของอิมัลชันสำหรับถายรูปน้อาจเขียนตารางเทียบไว้เพื่อสะดวกในการพิจารณาคุณสมบัตืบางอยางไคดังนี้

ตารางที่ 4

แสดงคุณสมบัตืของอิมัลชันสำหรับถายรูป

ความไว	ความแตกต่างความดำ	ขนาดเกรนส์	รีโซลวี่งพาวเวอร์	เลหติจุก
มาก	น้อย	หยาบ	ต่ำ	มาก
ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง
น้อย	มาก	ละเอียด	สูง	น้อย