

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการทดลอง

จากผลการทดลองการทดสอบผลลัพธ์ความเนี้ยบจากน้ำเสียฟอกหนัง สามารถสรุปได้ดังนี้

1) เวลาที่เหมาะสมในการกวนช้าในกระบวนการนี้เท่ากับ 2 ชั่วโมง

2) เวลาที่เหมาะสมสำหรับการทดสอบผลลัพธ์

2.1) กรณีใช้แมกนีเซียมออกไซด์ในการทำปฏิกิริยา เวลาทดสอบผลลัพธ์ควรใช้ประมาณ 1 ชั่วโมง

2.2) กรณีใช้โซเดียมคาร์บอเนตในการทำปฏิกิริยา ควรใช้เวลาทดสอบช้ามคืน หรือใช้เครื่องรีดหน้าหากไม่ต้องการเสียเวลาในการทดสอบผลลัพธ์

2.3) กรณีใช้แมกนีเซียมออกไซด์ร่วมกับปูนขาว เวลาทดสอบผลลัพธ์ใช้ 3 ชั่วโมง

3) การทดสอบผลลัพธ์ความเนี้ยบโดยใช้น้ำฟอกគรมที่ไม่มีสารช่วยตึงคราบเนี้ยบ

3.1) ปริมาณแมกนีเซียมออกไซด์ที่เหมาะสมในการทดสอบผลลัพธ์ความเนี้ยบเท่ากับ 2 เท่าของค่าสตดอยซ์โอมิตริก ส่วนโพลีเมอร์ทั้ง 3 ชนิด คือ ประจุลบ ประจุบวกและไวประจุในส่วนของหัวหอกจะได้เร็วขึ้น ประสิทธิภาพการทดสอบผลลัพธ์ความเนี้ยบ หรือกำจัดคราบเนี้ยบเท่ากับ 98-100 เปอร์เซ็นต์ พิเศษที่เหมาะสมในการทำปฏิกิริยาเท่ากับ 8.4-8.6

3.2) การนำแมกนีเซียมออกไซด์มาอ่อนให้มีอุณหภูมิ 40-50 องศาเซลเซียส เพื่อให้แมกนีเซียมออกไซด์ละลายนำไปได้มากขึ้น จะต้องใช้แมกนีเซียมออกไซด์อ่อนนี้ 2 เท่าของปริมาณสูตรในการทำปฏิกิริยาจึงได้ผลลัพธ์ที่สุด พิเศษที่เหมาะสมในการทำปฏิกิริยาเท่ากับ 8.9 โพลีเมอร์ทั้ง 3 ชนิดไม่ช่วยให้ทดสอบผลลัพธ์ได้เร็วขึ้น ประสิทธิภาพการทดสอบผลลัพธ์ความเนี้ยบเท่ากับ 98-100 เปอร์เซ็นต์ แต่ผลการทดสอบการทดสอบผลลัพธ์ความเนี้ยบไม่ต่างจากการใช้แมกนีเซียมออกไซด์ที่ไม่ได้อ่อน

3.3) ปริมาณโซเดียมคาร์บอเนตที่เหมาะสมในการทดสอบผลลัพธ์ความเนี้ยบเท่ากับ 2 เท่าของค่าสตดอยซ์โอมิตริก พิเศษที่เหมาะสมในการทำปฏิกิริยาเท่ากับ 8.2 ทดสอบผลลัพธ์เป็นปุ๋ยไม่น้ำแร่ทำให้ทดสอบช้า โพลีเมอร์ทั้ง 3 ชนิดไม่ช่วยให้ทดสอบผลลัพธ์ได้เร็วขึ้น ประสิทธิภาพการทดสอบผลลัพธ์ความเนี้ยบเท่ากับ 99-100 เปอร์เซ็นต์

3.4) การใช้แมกนีเซียมออกไซด์ร่วมกับปูนขาว อัตราส่วนที่เหมาะสมเท่ากับ 0.5 ต่อ 0.8 เท่าของค่าสตออยซ์โอมิตริก พิเศษที่เหมาะสมในการทำปฏิกิริยาเท่ากับ 7.4-7.5 ปริมาณตะกอนผลึกและเวลาในการรวมตัวของตะกอนมากกว่าการใช้แมกนีเซียมออกไซด์เพียงอย่างเดียว ประสิทธิภาพการตกตะกอนผลึกโครงเมียมเท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์ ชั่งวิธีนี้จะเหมาะสมที่สุด เพราเจียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด (17.73 บาท/ก.ก.โครงเมียมในน้ำฟอกโครง หรือประมาณ 55 บาท/ลบ.ม.ที่คิดจากโครงเมียมเฉลี่ยในน้ำฟอกโครง) ในการที่จะได้โครงเมียมกลับมาในปริมาณมาก

4) การตกตะกอนผลึกโครงเมียมโดยใช้น้ำฟอกโครงที่มีสารช่วยตรึงโครงเมียม

4.1) ปริมาณแมกนีเซียมออกไซด์ที่เหมาะสมในการตกตะกอนผลึกโครงเมียมเท่ากับ 4 เท่าของค่าสตออยซ์โอมิตริก พิเศษที่เหมาะสมในการทำปฏิกิริยาเท่ากับ 8.5 ตะกอนผลึกหักกว่าน้ำฟอกโครงที่ไม่มีสารช่วยตรึงโครงเมียม โพลีเมอร์ประจุลบช่วยให้ตกตะกอนได้เร็วขึ้น โดยใช้ความเข้มข้น 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร ประสิทธิภาพการตกตะกอนผลึกโครงเมียมเท่ากับ 99 เปอร์เซ็นต์

4.2) ปริมาณแมกนีเซียมออกไซด์อื่นที่เหมาะสมในการตกตะกอนผลึกโครงเมียมเท่ากับ 4 เท่าของค่าสตออยซ์โอมิตริก พิเศษที่เหมาะสมในการทำปฏิกิริยาเท่ากับ 8.6 โพลีเมอร์ประจุลบ 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตรช่วยให้ตกตะกอนได้เร็วขึ้น ประสิทธิภาพการตกตะกอนผลึกโครงเมียมเท่ากับ 99 เปอร์เซ็นต์

4.3) ปริมาณโซเดียมคาร์บอเนตที่เหมาะสมในการตกตะกอนผลึกโครงเมียมเท่ากับ 3 เท่าของค่าสตออยซ์โอมิตริก พิเศษที่เหมาะสมในการทำปฏิกิริยาเท่ากับ 8.6 ประสิทธิภาพการตกตะกอนผลึกโครงเมียมเท่ากับ 98-100 เปอร์เซ็นต์ ชี้งดีกว่าการใช้แมกนีเซียมออกไซด์โพลีเมอร์ทึ้ง 3 ชนิดไม่ช่วยให้ตกตะกอนผลึกได้เร็วขึ้น ปริมาณตะกอนผลึกมาก ใช้เวลาในการรวมตัวของตะกอนผลึกนาน

4.4) การใช้แมกนีเซียมออกไซด์ร่วมกับปูนขาว อัตราส่วนที่เหมาะสมเท่ากับ 1 ต่อ 1 เท่าของค่าสตออยซ์โอมิตริก พิเศษที่เหมาะสมในการทำปฏิกิริยาเท่ากับ 7.8 ปริมาณตะกอนผลึกมากกว่าการใช้แมกนีเซียมออกไซด์เพียงอย่างเดียว โพลีเมอร์ประจุลบช่วยให้ตกตะกอนผลึกได้เร็วขึ้น โดยใช้ความเข้มข้น 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร ประสิทธิภาพการตกตะกอนผลึกโครงเมียมเท่ากับ 98 เปอร์เซ็นต์

5) ค่าใช้จ่ายของสารเคมีในการตกตะกอนผลึกโครงเมียมจากน้ำฟอกโครงชนิดไม่มีสารช่วยตรึงโครงเมียม พบว่าในการเบรี่ยบที่ยอมราคาต่อบริษัทโครงเมียมในน้ำเสีย ราคามีอย่างล้ำตัวจากมากไปหนาแน่นอั้งนี้ คือ ใช้เดี่ยมคาร์บอเนต แมกนีเซียมออกไซด์ และแมกนีเซียมออกไซด์ร่วมกับปูนขาว ชั่งเท่ากับ 43.50 , 40.69 และ 17.73 บาทต่อกิโลกรัมโครงเมียมละลายตามล่าดับ ส่วนน้ำฟอกโครงที่มีสารช่วยตรึงโครงเมียม ราคาน้ำสารเคมีเรียงลำดับจากมากไปหนาแน่นอั้ง

ดังนี้ คือ แผนกนี้เชื่อมอุปกรณ์ โซเดียมคาร์บอเนต และแผนกนี้เชื่อมอุปกรณ์ร่วมกับปูนขาว ซึ่งเท่ากับ 81.38 , 65.25 และ 29.80 บาทต่อ กิโลกรัม โครงการเมืองละล้ายตามลำดับ

5.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป

- 1) ศึกษาการนำกลับโครงการเมืองจากตะกอนผลักโครงการเมืองที่ได้จากการทดลองตะกอนผลักด้วยสารเคมีต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในกระบวนการผลิตอีกรั้ง
- 2) ศึกษาการทดลองตะกอนผลักโครงการเมืองโดยใช้ปูนขาวที่ความเข้มข้นต่างๆ เปรียบเทียบกับการใช้ปูนขาวร่วมกับแผนกนี้เชื่อมอุปกรณ์
- 3) ศึกษาการทดลองตะกอนผลักโครงการเมืองโดยใช้โซเดียมไนเตรอกาไซด์ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ เปรียบเทียบกับการใช้โซเดียมคาร์บอเนต