



ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การศึกษาขนาดของแรงจากสปริงชนิดลวดชนิดเปิด ที่ทำจากลวดขนาด 0.010 นิ้ว และมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในชนิดลวด 0.030 นิ้ว ความยาว 10 15 และ 20 มม. ทำจาก โลหะเอลจิลอย โครมอัลลอย สแตนเลสสตีล และ ไนทาเนียม ชนิดละ 30 ตัวอย่าง ตามลำดับ วัดแรงด้วยเครื่องมือ ยูนิเวอร์แซลเทสติงมะชีน นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ ดังนี้

1. เพื่อศึกษา และเปรียบเทียบขนาดของแรง จากสปริงชนิดลวดชนิดเปิดที่ทำจาก โลหะต่างชนิดกันเมื่อมีขนาดลวด และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในชนิดลวดเท่ากัน และถูกกด เป็นระยะทางเท่ากัน โดยใช้ค่ามัธยฐานเลขคณิต เพื่อวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง และค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน เพื่อวัดการกระจายของข้อมูล (ตารางที่ 3-5)

1.1 สปริงชนิดลวดชนิดเปิดขนาด 0.010 x 0.030 นิ้ว ถูกกดเป็นระยะทาง 1/4 ของความยาวสปริงเริ่มต้น

1.1.1 ความยาวสปริง 10 มม. พบว่า ขนาดแรงที่วัดได้จากสปริง สแตนเลสสตีล มีค่ามากที่สุด คือ 430.67 กรัม รองลงมาคือ แรงจากสปริงโครมอัลลอย มีค่า 398.17 กรัม รองลงมาได้แก่ แรงจากสปริงเอลจิลอยวัดได้ 102.50 กรัม และแรงจากสปริง ไนทาเนียม มีค่าน้อยที่สุดคือ 75.83 กรัม (ตารางที่ 3)

1.1.2 ความยาวสปริง 15 มม. พบว่า ขนาดแรงที่วัดได้จากสปริง สแตนเลสสตีล มีค่ามากที่สุด คือ 580.83 กรัม รองลงมาคือแรงจากสปริงโครมอัลลอย มีค่า 554.33 กรัม รองลงมาได้แก่ แรงจากสปริงเอลจิลอยวัดได้ 319.83 กรัม และแรงจากสปริง ไนทาเนียม มีค่าน้อยที่สุดคือ 77.00 กรัม (ตารางที่ 3)

1.1.3 ความยาวสปริง 20 มม. แรงจากสปริงสแตนเลสสตีล มีค่ามากที่สุดคือ 590.67กรัม รองลงมาคือแรงจากสปริงโครมอัลลอยมีค่า 577.17 กรัม รองลงมาได้แก่ แรงจากสปริงเอลจิลอย วัดได้ 236.33 กรัม และแรงจากสปริงไนทาเนียม มีค่าน้อยที่สุด คือ 82.67 กรัม (ตารางที่ 3)

1.2 สปริงขดลวดชนิดเปิดขนาด 0.010 x 0.030 นิ้ว ถูกกดเป็นระยะทาง 1/3 ของความยาวสปริงเริ่มต้น

1.2.1 ความยาวสปริง 10 มม. พบว่า ขนาดแรงที่วัดได้จากสปริงสแตนเลสสตีล มีค่ามากที่สุด คือ 549.00 กรัม รองลงมาคือแรงจากสปริงโครมอัลลอย มีค่า 507.00 กรัม รองลงมาได้แก่ แรงจากสปริงเอลจิลอย วัดได้ 136.00 กรัม และแรงจากสปริงไนทานเนียม มีค่าน้อยที่สุดคือ 99.33 กรัม (ตารางที่ 4)

1.2.2 ความยาวสปริง 15 มม. พบว่า ขนาดแรงที่วัดได้จากสปริงสแตนเลสสตีล มีค่ามากที่สุด คือ 734.67 กรัม รองลงมาคือแรงจากสปริงโครมอัลลอย มีค่า 706.00 กรัม รองลงมาได้แก่ แรงจากสปริงเอลจิลอยวัดได้ 415.00 กรัม และแรงจากสปริงไนทานเนียม มีค่าน้อยที่สุดคือ 101.67 กรัม (ตารางที่ 4)

1.2.3 ความยาวสปริง 20 มม. แรงจากสปริงสแตนเลสสตีล มีค่ามากที่สุด คือ 734.50 กรัม รองลงมาคือแรงจากสปริงโครมอัลลอยมีค่า 715.33 กรัม รองลงมาได้แก่ แรงจากสปริง เอลจิลอยวัดได้ 313.83 กรัม และแรงจากสปริงไนทานเนียม มีค่าน้อยที่สุด คือ 107.00 กรัม (ตารางที่ 4)

1.3 สปริงขดลวดชนิดเปิดขนาด 0.010x 0.030 นิ้ว ถูกกดเป็นระยะทาง 1/2 ของความยาวสปริงเริ่มต้น


1.3.1 ความยาวสปริง10 มม. พบว่าไม่สามารถวัดแรงจากสปริงเอลจิลอยได้ เนื่องจากขดลวดขีดกันเสียก่อน แรงที่วัดได้จากสปริงสแตนเลสสตีล มีค่า 675.83 กรัม รองลงมาได้แก่ แรงจากสปริงโครมอัลลอย วัดได้ 647.83 กรัม และแรงจากสปริง ไนทานเนียม มีค่าน้อยที่สุดคือ 132.00 กรัม (ตารางที่ 5)

1.3.2 ความยาวสปริง 15 มม. พบว่า ขนาดแรงที่วัดได้จากสปริงสแตนเลสสตีล มีค่ามากที่สุด คือ 920.83 กรัม รองลงมาคือแรงจากสปริงโครมอัลลอย มีค่า 889.83 กรัม รองลงมาได้แก่ แรงจากสปริงเอลจิลอยวัดได้ 871.67 กรัม และแรงจากสปริงไนทานเนียม มีค่าน้อยที่สุดคือ 139.17 กรัม (ตารางที่ 5)

1.3.3 ความยาวสปริง 20 มม. แรงจากสปริงสแตนเลสสตีล มีค่ามากที่สุด คือ 934.17 กรัม รองลงมาคือแรงจากสปริงโครมอัลลอยมีค่า 916.50 กรัม รองลงมาได้แก่ แรงจากสปริงเอลจิลอยวัดได้ 502.71 กรัม และแรงจากสปริงไนทานเนียม มีค่าน้อยที่สุด คือ 147.17 กรัม (ตารางที่ 5)

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของแรงจากสปริงที่กดเป็นระยะทาง 1/4 ของความยาวสปริงเริ่มต้น มีหน่วยเป็นกรัม


ชนิดโลหะ	ความยาว 10 มม.	ความยาว 15 มม.	ความยาว 20 มม.
เอลจิลอย	102.50 (7.74)	319.83 (45.08)	236.33 (5.24)
โครมอัลลอย	398.17 (9.24)	554.33 (11.72)	577.17 (8.27)
สแตนเลสสตีล	430.67 (10.56)	580.83 (27.23)	590.67 (27.03)
ไนทานเนียม	75.83 (5.58)	77.00 (2.49)	82.67 (4.87)



รูปที่ 25 แผนภูมิแท่งแสดงค่าเฉลี่ย ของแรงจากสปริงที่กดเป็นระยะทาง 1/4 ของความยาวสปริงเริ่มต้น มีหน่วยเป็นกรัม

ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของแรงจากสปริงที่กดเป็นระยะทาง 1/3 ของความยาวสปริงเริ่มต้น มีหน่วยเป็นกรัม


ชนิดโลหะ	ความยาว 10 มม.	ความยาว 15 มม.	ความยาว 20 มม.
เอลจิลอย	136.00 (8.35)	415.00 (57.83)	313.83 (21.68)
โครมอัลลอย	507.00 (10.47)	706.00 (19.49)	715.33 (9.09)
สแตนเลสสตีล	549.00 (9.14)	734.67 (27.63)	734.50 (28.32)
ไนทาเนียม	99.33 (6.66)	101.67 (3.56)	107.00 (5.96)



รูปที่ 26 แผนภูมิแท่งแสดงค่าเฉลี่ย ของแรงจากสปริงที่กดเป็นระยะทาง 1/3 ของความยาวสปริงเริ่มต้น มีหน่วยเป็นกรัม

ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของแรงจากสปริงที่กดเป็นระยะทาง 1/2 ของความยาวสปริงเริ่มต้น มีหน่วยเป็นกรัม

ชนิดโลหะ	ความยาว 10 มม.	ความยาว 15 มม.	ความยาว 20 มม.
เอลจิลอย	---	871.67(92.84)	502.71(42.45)
โครมอัลลอย	647.83 (15.12)	889.83 (15.06)	916.50 (19.48)
สแตนเลสสตีล	675.83 (20.85)	920.83 (31.52)	934.17 (29.63)
ไนทานเนียม	132.00 (7.94)	139.17 (4.37)	147.17 (6.52)



รูปที่ 27 แผนภูมิแท่งแสดงค่าเฉลี่ย ของแรงจากสปริงที่กดเป็นระยะทาง 1/2 ของความยาวสปริงเริ่มต้น มีหน่วยเป็นกรัม

2. เพื่อศึกษาขนาดของแรงจากสปริงขดลวดชนิดเปิด ที่ทำจากโลหะชนิดเดียวกัน ขนาดเดียวกัน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในขดลวดเท่ากัน แต่มีความยาวต่างกัน และถูกกดเป็นระยะทาง $1/4$ $1/3$ และ $1/2$ ของความยาวสปริง โดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต เพื่อวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อวัดการกระจายของข้อมูล (ตารางที่ 6)

2.1 สปริงขดลวดชนิดเปิดขนาด 0.010×0.030 นิ้ว ทำจากโลหะผสมเอลจิลอย

2.1.1 ความยาวสปริง 10 มม. พบว่าขนาดของแรงเพิ่มขึ้น เมื่อกดสปริงมากขึ้น โดยขนาดของแรงเมื่อกดสปริงเป็นระยะทาง $1/4$ ของความยาวสปริงเริ่มต้น (หรือ 2.5 มม.) มีค่า 102.50 กรัม และเมื่อกดสปริงเป็นระยะทาง $1/3$ ของความยาวสปริงเริ่มต้น (หรือ ประมาณ 3.33 มม.) มีค่า 136.00 กรัม แต่เมื่อกดสปริงยังไม่ถึงระยะทาง $1/2$ ของความยาวสปริงขดลวดก็ขีดกันก่อน จึงไม่สามารถวัดแรงได้ (ตารางที่ 6)

2.1.2 ความยาวสปริง 15 มม. พบว่าขนาดของแรงเพิ่มขึ้น เมื่อกดสปริงมากขึ้น โดยขนาดของแรงเมื่อกดสปริงเป็นระยะทาง $1/4$ ของความยาวสปริงเริ่มต้น (หรือ 3.75 มม.) มีค่า 319.83 กรัม และเมื่อกดสปริงเป็นระยะทาง $1/3$ ของความยาวสปริงเริ่มต้น (หรือ 5.00 มม.) มีค่า 415.00 กรัม เมื่อกดสปริงเป็นระยะทาง $1/2$ ของความยาวสปริง (หรือ 7.50 มม.) วัดแรงได้ 871.67 กรัม (ตารางที่ 6)

2.1.3 ความยาวสปริง 20 มม. พบว่าขนาดของแรงเพิ่มขึ้น เมื่อกดสปริงมากขึ้น โดยขนาดของแรงเมื่อกดสปริงเป็นระยะทาง $1/4$ ของความยาวสปริงเริ่มต้น (หรือ 5.00 มม.) มีค่า 236.33 กรัม และเมื่อกดสปริงเป็นระยะทาง $1/3$ ของความยาวสปริงเริ่มต้น (หรือประมาณ 6.67 มม.) มีค่า 313.83 กรัม เมื่อกดสปริงเป็นระยะทาง $1/2$ ของความยาวสปริง (หรือ 10.00 มม.) วัดแรงได้ 502.71 กรัม (ตารางที่ 6)

2.2 สปริงขดลวดชนิดเปิด ขนาด 0.010×0.030 นิ้ว ทำจากโลหะผสมโครมอัลลอย

2.2.1 ความยาวสปริง 10 มม. พบว่าขนาดของแรงเพิ่มขึ้นเมื่อกดสปริงมากขึ้น โดยขนาดของแรงเมื่อกดสปริงเป็นระยะทาง $1/4$ ของความยาวสปริงเริ่มต้น (หรือ 2.5 มม.) มีค่า 398.17 กรัม และเมื่อกดสปริงเป็นระยะทาง $1/3$ ของความยาวสปริงเริ่มต้น (หรือประมาณ 3.33 มม.) มีค่า 507.00 กรัม เมื่อกดสปริงเป็นระยะทาง $1/2$ ของความยาวสปริง (หรือ 5.00 มม.) วัดแรงได้ 647.83 กรัม (ตารางที่ 7)

2.2.2 ความยาวสปริง 15 มม. พบว่าขนาดของแรงเพิ่มขึ้นเมื่อกดสปริงมากขึ้น โดยขนาดของแรงเมื่อกดสปริงเป็นระยะทาง $1/4$ ของความยาวสปริงเริ่มต้น (หรือ

3.75 มม.) มีค่า 554.33 กรัม และเมื่อทดสอบเป็นระยะทาง 1/3 ของความยาวสปริงเริ่มต้น (หรือ 5.00 มม.) มีค่า 706.00 กรัม เมื่อทดสอบเป็นระยะทาง 1/2 ของความยาวสปริง (หรือ 7.50 มม.) วัดแรงได้ 889.83 กรัม (ตารางที่ 7)

2.2.3 ความยาวสปริง 20 มม. พบว่าขนาดของแรงเพิ่มขึ้น เมื่อทดสอบมากขึ้น โดยขนาดของแรงเมื่อทดสอบเป็นระยะทาง 1/4 ของความยาวสปริงเริ่มต้น (หรือ 5.00 มม.) มีค่า 557.17 กรัม และเมื่อทดสอบเป็นระยะทาง 1/3 ของความยาวสปริงเริ่มต้น (หรือประมาณ 6.67 มม.) มีค่า 715.33 กรัม เมื่อทดสอบเป็นระยะทาง 1/2 ของความยาวสปริง (หรือ 10.00 มม.) วัดแรงได้ 916.50 กรัม (ตารางที่ 7)

2.3 สปริงขดลวดชนิดเปิดขนาด 0.010 x 0.030 นิ้ว ทำจากลวดเหล็กกล้าไร้สนิม

2.3.1 ความยาวสปริง 10 มม. พบว่าขนาดของแรงเพิ่มขึ้น เมื่อทดสอบมากขึ้น โดยขนาดของแรงเมื่อทดสอบเป็นระยะทาง 1/4 ของความยาวสปริงเริ่มต้น (หรือ 2.5 มม.) มีค่า 430.67 กรัม และเมื่อทดสอบเป็นระยะทาง 1/3 ของความยาวสปริงเริ่มต้น (หรือประมาณ 3.33 มม.) มีค่า 549.00 กรัม เมื่อทดสอบเป็นระยะทาง 1/2 ของความยาวสปริง (หรือ 5.00 มม.) วัดแรงได้ 675.83 กรัม (ตารางที่ 8)

2.3.2 ความยาวสปริง 15 มม. พบว่าขนาดของแรงเพิ่มขึ้น เมื่อทดสอบมากขึ้น โดยขนาดของแรงเมื่อทดสอบเป็นระยะทาง 1/4 ของความยาวสปริงเริ่มต้น (หรือ 3.75 มม.) มีค่า 580.83 กรัม และเมื่อทดสอบเป็นระยะทาง 1/3 ของความยาวสปริงเริ่มต้น (หรือ 5.00 มม.) มีค่า 734.67 กรัม เมื่อทดสอบเป็นระยะทาง 1/2 ของความยาวสปริง (หรือ 7.50 มม.) วัดแรงได้ 920.83 กรัม (ตารางที่ 8)

2.3.3 ความยาวสปริง 20 มม. พบว่าขนาดของแรงเพิ่มขึ้น เมื่อทดสอบมากขึ้น โดยขนาดของแรงเมื่อทดสอบเป็นระยะทาง 1/4 ของความยาวสปริงเริ่มต้น (หรือ 5.00 มม.) มีค่า 590.67 กรัม และเมื่อทดสอบเป็นระยะทาง 1/3 ของความยาวสปริงเริ่มต้น (หรือประมาณ 6.67 มม.) มีค่า 734.50 กรัม เมื่อทดสอบเป็นระยะทาง 1/2 ของความยาวสปริง (หรือ 10.00 มม.) วัดแรงได้ 934.17 กรัม (ตารางที่ 8)

2.4 สปริงขดลวดชนิดเปิดขนาด 0.010 x 0.030 นิ้ว ทำจากโลหะผสม ไนทาเนียม

2.4.1 ความยาวสปริง 10 มม. พบว่าขนาดของแรงเพิ่มขึ้น เมื่อทดสอบมากขึ้น โดยขนาดของแรงเมื่อทดสอบเป็นระยะทาง 1/4 ของความยาวสปริงเริ่มต้น (หรือ 2.5 มม.) มีค่า 75.83 กรัม และเมื่อทดสอบเป็นระยะทาง 1/3 ของความยาวสปริงเริ่มต้น (หรือประมาณ 3.33 มม.) มีค่า 99.33 กรัม เมื่อทดสอบเป็นระยะทาง 1/2 ของความยาวสปริง


(หรือ 5.00 มม.) วัดแรงได้ 132.00 กรัม (ตารางที่ 9)

2.4.2 ความยาวสปริง 15 มม. พบว่าขนาดของแรงเพิ่มขึ้น เมื่อกดสปริงมากขึ้น โดยขนาดของแรงเมื่อกดสปริงเป็นระยะทาง $1/4$ ของความยาวสปริงเริ่มต้น (หรือ 3.75 มม.) มีค่า 77.00 กรัม และเมื่อกดสปริงเป็นระยะทาง $1/3$ ของความยาวสปริงเริ่มต้น (หรือ 5.00 มม.) มีค่า 101.67 กรัม เมื่อกดสปริงเป็นระยะทาง $1/2$ ของความยาวสปริง (หรือ 7.50 มม.) วัดแรงได้ 139.17 กรัม (ตารางที่ 9)

2.4.3 ความยาวสปริง 20 มม. พบว่าขนาดของแรงเพิ่มขึ้น เมื่อกดสปริงมากขึ้น โดยขนาดของแรงเมื่อกดสปริงเป็นระยะทาง $1/4$ ของความยาวสปริงเริ่มต้น (หรือ 5.00 มม.) มีค่า 82.67 กรัม และเมื่อกดสปริงเป็นระยะทาง $1/3$ ของความยาวสปริงเริ่มต้น (หรือประมาณ 6.67 มม.) มีค่า 107.00 กรัม เมื่อกดสปริงเป็นระยะทาง $1/2$ ของความยาวสปริง (หรือ 10.00 มม.) วัดแรงได้ 147.17 กรัม (ตารางที่ 9)

ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของแรงจากสปริง เอลจิลอย ความยาว 10 15 และ 20 มม. ที่กดเป็นระยะทาง $1/4$ $1/3$ และ $1/2$ ของความยาวสปริงเริ่มต้น มีหน่วยเป็นกรัม

ความยาวสปริง	ระยะการกดสปริง เป็นอัตราส่วนของความยาวสปริง		
	$1/4$	$1/3$	$1/2$
10 มม.	102.50 (7.74)	136.00 (8.35)	—
15 มม.	319.83 (45.08)	415.00 (57.83)	871.67 (92.84)
20 มม.	236.33 (5.24)	313.85 (21.68)	502.71 (42.45)




รูปที่ 28 แผนภูมิแท่งแสดงค่าเฉลี่ย ของแรงจากสปริงเอลจิลอย ความยาว 10 15 และ 20 มม. ที่กตเป็นระยะทาง 1/4 1/3 และ 1/2 ของความยาวสปริงเริ่มต้น มีหน่วยเป็นกรัม

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจากสปริงโครมอัลลอย ความยาว 10 15 และ 20 มม. ที่กดเป็นระยะทาง 1/4 1/3 และ 1/2 ของความยาวสปริงเริ่มต้น มีหน่วยเป็นกรัม


ความยาวสปริง	ระยะการกดสปริง เป็นอัตราส่วนของความยาวสปริง		
	1/4	1/3	1/2
10 มม.	398.17(9.24)	507.00 (10.47)	647.83 (15.12)
15 มม.	554.33 (11.72)	706.00 (19.49)	889.83 (15.06)
20 มม.	577.17 (8.27)	715.33 (9.09)	916.50 (19.48)



รูปที่ 29 แผนภูมิแท่งแสดงค่าเฉลี่ย ของแรงจากสปริงโครมอัลลอยความยาว 10 15 และ 20 มม. ที่กดเป็นระยะทาง 1/4 1/3 และ 1/2 ของความยาวสปริงเริ่มต้น มีหน่วยเป็นกรัม

ตารางที่ 8 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของแรงจากสปริงสแตนเลสตีล ความยาว 10 15 และ 20 มม. ที่กดเป็นระยะทาง 1/4 1/3 และ 1/2 ของความยาวสปริงเริ่มต้น มีหน่วยเป็นกรัม


ความยาวสปริง	ระยะการกดสปริง เป็นอัตราส่วนของความยาวสปริง		
	1/4	1/3	1/2
10 มม.	430.67 (10.56)	549.00 (9.14)	675.83 (20.85)
15 มม.	580.83 (27.23)	734.67 (27.63)	920.83 (31.52)
20 มม.	590.67 (27.03)	734.50 (28.32)	934.17 (29.63)



รูปที่ 30 แผนภูมิแท่งแสดงค่าเฉลี่ยของแรงจากสปริงสแตนเลสตีลความยาว 10 15 และ 20 มม. ที่กดเป็นระยะทาง 1/4 1/3 และ 1/2 ของความยาวสปริงเริ่มต้น มีหน่วยเป็นกรัม

ตารางที่ 9 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของแรงจากสปริงไนทาเนียม ความยาว 10 15 และ 20 มม. ที่กดเป็นระยะทาง 1/4 1/3 และ 1/2 ของความยาวสปริงเริ่มต้น มีหน่วยเป็น กรัม

ความยาวสปริง	ระยะการกดสปริง เป็นอัตราส่วนของความยาวสปริง		
	1/4	1/3	1/2
10 มม.	75.83 (5.58)	99.33 (6.66)	132.00 (7.94)
15 มม.	77.00 (2.49)	101.67 (3.56)	139.17 (4.37)
20 มม.	82.67 (4.87)	107.00 (5.96)	147.17 (6.52)



รูปที่ 31 แผนภูมิแท่งแสดงค่าเฉลี่ย ของแรงจากสปริงไนทาเนียม ความยาว 10 15 และ 20 มม. ที่กดเป็นระยะทาง 1/4 1/3 และ 1/2 ของความยาวสปริงเริ่มต้น มีหน่วยเป็นกรัม

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของสปริงขดลวดชนิดเปิด กับแรงที่ให้เมื่อกดสปริงเป็นระยะทาง $1/4$ ของความยาวเริ่มต้น โดยใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพบว่า ขนาดของแรงที่ได้เมื่อกดสปริงเป็นระยะทาง $1/4$ ของความยาวเริ่มต้น สำหรับลวดทุกชนิด มีความสัมพันธ์เชิงเส้นในทิศทางเดียวกัน ที่ระดับนัยสำคัญ 0.001 พบว่า สปริงโครมอัลลอยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มากที่สุดคือ 0.9119 รองลงมาคือ สปริงสแตนเลสสตีล มีค่า 0.8525 รองลงมาคือสปริงเอลจิลอย มีค่า 0.5859 ส่วนสปริงไนทานเนียม มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์น้อยที่สุดคือ 0.5218 (ตารางที่ 10)

ตารางที่ 10 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่างความยาวของสปริงขดลวดชนิดเปิดกับแรงที่ได้รับจากสปริงแต่ละชนิด เมื่อระยะการกดสปริงเป็น $1/4$ ของความยาวเริ่มต้น (** มีความสัมพันธ์กันที่ระดับนัยสำคัญ 0.001)

ชนิดของสปริง	ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เอลจิลอย	0.5859**
โครมอัลลอย	0.9119**
สแตนเลสสตีล	0.8525**
ไนทานเนียม	0.5218**

เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ความยาวของสปริงขดลวดชนิดเปิดกับแรงที่ให้เมื่อกดสปริงเป็นระยะทาง $1/3$ ของความยาวเริ่มต้น โดยใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร พบว่า ขนาดของแรงที่ได้เมื่อกดสปริงเป็นระยะทาง $1/3$ ของความยาวเริ่มต้น สำหรับลวดทุกชนิด มีความสัมพันธ์เชิงเส้นในทิศทางเดียวกัน ที่ระดับนัยสำคัญ 0.001 พบว่า สปริงโครมอัลลอย มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มากที่สุดคือ 0.8765 รองลงมาคือ สปริงสแตนเลสสตีล มีค่า 0.8371 รองลงมาคือสปริงเอลจิลอย มีค่า 0.6018 ส่วนสปริงไนทานเนียม มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์น้อยที่สุดคือ 0.4942 (ตารางที่ 11)

ตารางที่ 11 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่างความยาวของสปริงขดลวดชนิดเปิดกับแรง
 ที่ได้รับจากสปริงแต่ละชนิด เมื่อระยะเวลาการกดสปริงเป็น $1/3$ ของความยาวเริ่มต้น
 (** มีความสัมพันธ์กันที่ระดับนัยสำคัญ 0.001)

ชนิดของสปริง	ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เอลจิลอย	0.6018**
โครมอัลลอย	0.8765**
สแตนเลสสตีล	0.8371**
ไนทานียม	0.4942**

เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของขนาดแรงเฉลี่ย เมื่อกดสปริงเป็นระยะทาง
 $1/4$ และ $1/3$ ของความยาวเริ่มต้น ของกลุ่มตัวอย่างที่ทำจากลวด 4 ชนิด 4 กลุ่ม ที่ความยาว
 ต่าง ๆ กัน 3 กลุ่ม โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนจำแนกแบบทางเดียว ที่ระดับนัย
 สำคัญ 0.05 พบว่า ขนาดแรงเฉลี่ยของสปริงแต่ละชนิดโดยวิธีผลต่างนัยสำคัญ และวิธีของ
 Scheffe มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ดังนี้

เมื่อกดสปริงเป็นระยะทาง $1/4$ และ $1/3$ ของความยาวเริ่มต้น ความยาวสปริง 10 15
 และ 20 มม. ขนาดแรงเฉลี่ยกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 คือ

สปริงที่ทำจาก เอลจิลอย มีความแตกต่างกับสปริงที่ทำจาก ไนทานียม
 สปริงที่ทำจาก เอลจิลอย มีความแตกต่างกับสปริงที่ทำจาก โครมอัลลอย
 สปริงที่ทำจาก โครมอัลลอย มีความแตกต่างกับสปริงที่ทำจาก สแตนเลสสตีล
 สปริงที่ทำจาก โครมอัลลอย มีความแตกต่างกับสปริงที่ทำจาก ไนทานียม
 สปริงที่ทำจาก สแตนเลสสตีล มีความแตกต่างกับสปริงที่ทำจาก เอลจิลอย
 สปริงที่ทำจาก สแตนเลสสตีล มีความแตกต่างกับสปริงที่ทำจาก ไนทานียม

เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของขนาดแรงเฉลี่ย เมื่อกดสปริงเป็นระยะทาง
 $1/4$ และ $1/3$ ของความยาวเริ่มต้นของกลุ่มตัวอย่างที่ทำจาก สปริง 4 ชนิด ที่มีความยาวต่าง ๆ
 กัน 3 กลุ่ม โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนจำแนกแบบทางเดียว ที่ระดับนัยสำคัญ
 0.05 พบว่า ขนาดแรงเฉลี่ยของสปริงแต่ละความยาวส่วนใหญ่มีความแตกต่างกัน โดยวิธี
 ผลต่างนัยสำคัญ และวิธีของ Scheffe ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ดังนี้

เมื่อกดสปริงเป็นระยะทาง $1/4$ และ $1/3$ ของความยาวเริ่มต้น

สปริงที่ทำจากโลหะผสมเอลจีลอย และ โครมอัลลอย

ขนาดแรงเฉลี่ยกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 คือ

สปริงยาว 10 มม. มีความแตกต่างกับสปริงยาว 15 มม.

สปริงยาว 10 มม. มีความแตกต่างกับสปริงยาว 20 มม.

สปริงยาว 15 มม. มีความแตกต่างกับสปริงยาว 20 มม.

สปริงที่ทำจากสแตนเลสสตีล

สปริงยาว 10 มม. มีความแตกต่างกับสปริงยาว 15 มม.

สปริงยาว 10 มม. มีความแตกต่างกับสปริงยาว 20 มม.

ยกเว้น สปริงยาว 15 มม. ไม่มีความแตกต่างกับสปริงยาว 20 มม. ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

สปริงที่ทำจากโลหะผสมไนทานีียม

สปริงยาว 10 มม. มีความแตกต่างกับสปริงยาว 20 มม.

สปริงยาว 15 มม. มีความแตกต่างกับสปริงยาว 20 มม.

ยกเว้น สปริงยาว 10 มม. ไม่มีความแตกต่างกับสปริงยาว 15 มม. ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

ศูนย์วิทยพัชยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 12 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน และ ความแปรปรวน ของขนาดแรงที่วัดได้จากสปริงชนิดหลอดชนิดเปิดที่ทำจากโลหะชนิดต่าง ๆ ความยาว 10 มม.

ชนิดของสปริง	ระยะการกด	Mean	S.D.	S.E.	Variance
เฮลจิลอย	1/4	102.50	7.74	1.41	59.91
	1/3	136.00	8.35	1.52	69.66
	1/2	---	---	---	---
โครมอัลลอย	1/4	398.17	9.24	1.69	85.32
	1/3	507.00	10.47	1.91	109.66
	1/2	647.83	15.12	2.76	228.76
สเตนเลสสตีล	1/4	430.67	10.56	1.93	111.61
	1/3	549.00	9.14	1.67	83.45
	1/2	675.83	20.85	3.81	434.63
ไนทานียม	1/4	75.83	5.58	1.02	31.18
	1/3	99.33	6.67	1.22	44.37
	1/2	132.00	7.94	1.45	63.10

ตารางที่ 13 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน และ ความแปรปรวน ของขนาดแรงที่วัดได้จากสปริงขดลวดชนิดเปิดที่ทำจากโลหะชนิดต่าง ๆ ความยาว 15 มม.

ชนิดของสปริง	ระยะการกด	Mean	S.D.	S.E.	Variance
เอลจิลอย	1/4	319.83	45.08	8.23	2031.87
	1/3	415.00	57.83	10.56	3344.83
	1/2	871.67	92.84	18.95	8618.84
โครมอัลลอย	1/4	554.33	11.72	2.14	137.47
	1/3	706.00	19.49	3.56	380.00
	1/2	889.83	15.06	2.75	226.70
สเตนเลสสตีล	1/4	580.83	27.23	4.97	741.52
	1/3	734.67	27.64	5.04	763.68
	1/2	920.83	31.52	5.75	993.25
ไนทานเนียม	1/4	77.00	2.49	0.46	6.21
	1/3	101.67	3.56	0.65	12.64
	1/2	139.17	4.37	0.80	19.11

ตารางที่ 14 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานและ ความแปรปรวน ของขนาดแรงที่วัดได้จากสปริงขดลวดชนิดเปิด ที่ทำจากโลหะชนิดต่าง ๆ ความยาว 20 มม.

ชนิดของสปริง	ระยะการกวด	Mean	S.D.	S.E.	Variance
เอลจิลอย	1/4	236.33	5.24	0.96	27.47
	1/3	313.83	21.63	3.96	470.14
	1/2	502.71	42.45	8.67	1802.13
โครมอัลลอย	1/4	577.17	8.27	1.51	68.42
	1/3	715.33	9.09	1.66	82.64
	1/2	916.50	19.43	3.56	379.57
สเตนเลสสตีล	1/4	590.67	27.03	4.94	730.58
	1/3	734.50	28.32	5.17	802.33
	1/2	934.17	29.63	5.41	877.73
ไนทานียม	1/4	82.67	4.87	0.89	23.68
	1/3	107.00	5.96	1.09	35.52
	1/2	147.17	6.52	1.19	42.56

ผลจากการใช้กล้องจุลทรรศน์ ขนาดกำลังขยาย 40 เท่า นับจำนวนขดลวดของสปริงยาว 10 มม. ที่ทำจากโลหะแต่ละชนิด พบว่า สปริงเอลจิลอย มีจำนวนขดลวดมากที่สุด คือ 24.5 - 25 ขด รองลงมาคือ สปริงไนทานีเยม มีจำนวนขดลวด 13 - 13.5 ขด รองลงมาคือสปริงโครมอัลลอย มีจำนวนขดลวด 12.5 - 13 ขด สปริงที่มีจำนวนขดลวดน้อยที่สุด คือ สปริงสแตนเลสสตีล นับได้ 11.5 - 12 ขด (ตารางที่ 15)

เนื่องจาก เส้นรอบวงของวงกลม สามารถคำนวณได้จากสูตร $2\pi r$ สปริงขดลวดที่ใช้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.030 นิ้ว ดังนั้น เส้นรอบวงที่คำนวณได้ = 0.0943 นิ้ว เมื่อนำมาคูณกับจำนวนขดลวด จะได้ความยาวลวดทั้งหมด ดังนี้

สปริงเอลจิลอย มีความยาวลวดทั้งหมด 2.31-2.36 นิ้ว

สปริงโครมอัลลอย มีความยาวลวดทั้งหมด 1.18-1.22 นิ้ว

สปริงสแตนเลสสตีล มีความยาวลวดทั้งหมด 1.08-1.13 นิ้ว

สปริงไนทานีเยม มีความยาวลวดทั้งหมด 1.22-1.27 นิ้ว (ตารางที่ 15)

จำนวนขดลวดของสปริงยาว 15 มม. ที่ทำจากโลหะแต่ละชนิด นับได้ดังนี้
สปริงเอลจิลอย มีจำนวนขดลวดมากที่สุดคือ 29.5 - 30 ขด รองลงมา คือ สปริงไนทานีเยม มีจำนวนขดลวด 19 - 19.5 ขด รองลงมาคือ สปริงโครมอัลลอย มีจำนวนขดลวด 18.5 - 19 ขด และสปริงที่มีจำนวนขดลวด น้อยที่สุดคือ สปริงสแตนเลสสตีล นับได้ 17.5 - 18 ขด

ความยาวลวดที่คำนวณได้คือ

สปริงเอลจิลอย มีความยาวลวดทั้งหมด 2.78-2.83 นิ้ว

สปริงโครมอัลลอย มีความยาวลวดทั้งหมด 1.74-1.79 นิ้ว

สปริงสแตนเลสสตีล มีความยาวลวดทั้งหมด 1.65-1.69 นิ้ว

สปริงไนทานีเยม มีความยาวลวดทั้งหมด 1.79-1.84 นิ้ว (ตารางที่ 16)

จำนวนขดลวดของสปริงยาว 20 มม. ที่ทำจากโลหะแต่ละชนิด นับได้ดังนี้
สปริงเอลจิลอย มีจำนวนขดลวดมากที่สุดคือ 50 - 50.5 ขด รองลงมาคือสปริงไนทานีเยม มีจำนวนขดลวด 25.5 - 26 ขด รองลงมาคือ สปริงโครมอัลลอย มีจำนวนขดลวด 25 - 25.5 ขด และสปริงที่มีจำนวนขดลวดน้อยที่สุดคือ สปริงสแตนเลสสตีล นับได้ 23.5 - 24 ขด

ความยาวลวดที่คำนวณได้คือ

สปริงเฮลจิลอย มีความยาวลวดทั้งหมด 4.72-4.76 นิ้ว

สปริงไนทานียม มีความยาวลวดทั้งหมด 2.40-2.45 นิ้ว

สปริงโครมอัลลอย มีความยาวลวดทั้งหมด 2.36-2.40 นิ้ว

สปริงสแตนเลสสตีล มีความยาวลวดทั้งหมด 2.22-2.26 นิ้ว (ตารางที่ 17)

ตารางที่ 15 แสดงจำนวนขดลวดที่นับได้จากสปริงยาว 10 มม. ชนิดต่าง ๆ และความยาวลวดทั้งหมด

ชนิดของสปริง	จำนวนขดลวด	ความยาวลวดทั้งหมด(นิ้ว)
เฮลจิลอย	24.5 - 25	2.31 - 2.36
โครมอัลลอย	12.5 - 13	1.18 - 1.22
สแตนเลสสตีล	11.5 - 12	1.08 - 1.13
ไนทานียม	13 - 13.5	1.22 - 1.27

ตารางที่ 16 แสดงจำนวนขดลวดที่นับได้จากสปริงยาว 15 มม. ชนิดต่าง ๆ และความยาวลวดทั้งหมด

ชนิดของสปริง	จำนวนขดลวด	ความยาวลวดทั้งหมด(นิ้ว)
เฮลจิลอย	29.5 - 30	2.78 - 2.83
โครมอัลลอย	18.5 - 19	1.74 - 1.79
สแตนเลสสตีล	17.5 - 18	1.65 - 1.70
ไนทานียม	19 - 19.5	1.79 - 1.84

ตารางที่ 17 แสดงจำนวนขดลวดที่นับได้จากสปริงยาว 20 มม. ชนิดต่าง ๆ
และความยาวลวดทั้งหมด

ชนิดของสปริง	จำนวนขดลวด	ความยาวลวดทั้งหมด(นิ้ว)
เอลจิลอย	50 - 50.5	4.72 - 4.76
โครมอัลลอย	25 - 25.5	2.36 - 2.40
สแตนเลสสตีล	23.5 - 24	2.22 - 2.26
ไนทานเนียม	25.5 - 26	2.40 - 2.45

เมื่อทดลองเสร็จแล้ว นำสปริงมาวัดความยาวหลังการกดสปริง พบว่าสปริงที่มีความยาวหลังกดเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดคือ สปริงไนทานเนียม รองลงมาคือ สปริงเอลจิลอย และสปริงโครมอัลลอย ส่วนสปริงที่มีความยาวหลังกดเปลี่ยนแปลงมากที่สุดคือ สปริงสแตนเลสสตีล (ตารางที่ 18)

ตารางที่ 18 แสดงความยาวลวดหลังกด มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร

ชนิดของสปริง	ความยาว 10 มม.	ความยาว 15 มม.	ความยาว 20 มม.
เอลจิลอย	9.58 (0.11)	13.90 (0.12)	18.62 (0.14)
โครมอัลลอย	8.51 (0.18)	12.88 (0.16)	16.90 (0.21)
สแตนเลสสตีล	8.29 (0.20)	12.84 (0.22)	16.73 (0.21)
ไนทานเนียม	9.99 (0.04)	15.01 (0.05)	19.99 (0.01)