



บทที่ 2

## วรรณคดีที่เกี่ยวข้อง

### ลักษณะและธรรมชาติของผิวเคลือบฟัน (Enamel)

ผิวเคลือบฟัน (5) เป็นเนื้อเยื่อที่ประกอบด้วยเกลือแร่หลายชนิด มีลักษณะพิเศษต่างจากเนื้อเยื่ออื่นในร่างกายกล่าวคือ แข็งแรงที่สุดในร่างกาย และเมื่อสูญเสียไปแล้ว ไม่มีการสร้างใหม่เพื่อทดแทนเหมือนกระดูก (Bone) หรือเนื้อฟัน (Dentine)

### โครงสร้างของผิวเคลือบฟัน (Enamel Structure)

โครงสร้างของผิวเคลือบฟัน (5) ประกอบด้วยหน่วยย่อยเล็ก ๆ เรียกว่า ปริซึม (Prism) เรียงตัวเริ่มจากรอยต่อของชั้นเคลือบฟันกับเนื้อฟัน (Dento-enamel junction) ไปยังผิวฟันด้านนอก การเรียงตัวของปริซึมในแต่ละตำแหน่งของฟันแต่ละซี่แตกต่างกัน

เมื่อนำเคลือบฟันมาตัดตามแนวยาว (Longitudinal section) และดูด้วยกล้องจุลทรรศน์กำลังขยายต่ำ จะพบลักษณะแถบ (Band) 2 ขนาด แถบกว้างเรียกว่า ปริซึม (Prism) แถบแคบเรียกว่า สารอินเตอร์ปริสมาติก (Interprismatic substance) ทำหน้าที่ยึดแถบกว้างหรือปริซึมเข้าด้วยกัน

เมื่อนำเคลือบฟันมาตัดตามขวาง (Crosssectional section) และตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope) จะพบลักษณะคล้ายรูปกุญแจหรือตัวปลา ส่วนหัวกว้าง 5 ไมครอน แทรกอยู่ระหว่างส่วนหางของปริซึมข้างเคียง ดังนั้น

เมื่อตัดฟันตามขวางจึงผ่านส่วนหัวและส่วนหางของปริซึม เห็นเป็นลักษณะแถบกว้างและแคบสลับกัน

(รูปที่ 1) ส่วนหัวของปริซึมชี้ไปทางปลายฟันหรือยอดของฟัน (CUSP) ส่วนหางชี้ไปทางคอฟัน

(รูปที่ 2)




Fig. 2 Diagram of several prisms in an incisor tooth with one prism magnified to show the "head" and the "tail" and the angles of the hydroxyapatite crystals within the prism.

รูปที่ 1 ลักษณะปริซึมคล้ายรูกุญแจ (5)




Fig. 1 Diagram of enamel block showing staggered prisms according to the "keyhole" concept and demonstrating the resulting banding phenomenon.

รูปที่ 2 แสดงลักษณะของปริซึมในฟันหน้า ปริซึมแต่ละอันประกอบด้วย

ส่วนหัวและส่วนหางภายในประกอบด้วยผลึกทำมุมต่าง ๆ กัน

## ปริซึม (Prism)

ปริซึม (5) ประกอบด้วยหน่วยย่อย เรียกว่า ผลึกไฮดรอกซีอะพาไทต์ ผลึกบริเวณ ส่วนหางของปริซึมเรียงตัวขนานกับแนวแกนของปริซึม ผลึกบริเวณส่วนหัวของปริซึมเรียงตัว ตั้งฉากกับแนวแกน (รูปที่ 2) เคลือบพื้นบริเวณส่วนหัวของปริซึมจะละลายตัวได้เร็วเมื่อถูก กับกรด

เคลือบฟันประกอบด้วยสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ ผิวนอกสุดของเคลือบฟันถูก ปกคลุมด้วยชั้นบาง ๆ ของสารอินทรีย์ เรียกว่า แอควาซาร์เพลลิกัล (Acquired Pellicle) ซึ่งเป็นชั้นของไกลโคโปรตีน (Glycoprotein) ได้มาจากน้ำลาย มีความหนา 2 ไมครอน แบ่งได้เป็น 2 ชั้น แอควาซาร์เพลลิกัลจะปกคลุมผิวเคลือบฟันทุกชั้นที่ขึ้นมา ในช่องปาก ส่วนใหญ่ปกคลุมอยู่ที่ผิวนอกของเคลือบฟัน ส่วนน้อยแทรกทะลุเข้าไปในชั้นของ เคลือบฟัน ทำหน้าที่

1. ป้องกันเคลือบฟันจากกรด
2. รักษาความชื้นของฟัน
3. ลดการเสียดสีระหว่างฟันกับฟันและฟันกับเนื้อเยื่อต่าง ๆ ในช่องปาก สามารถ ขจัดออกได้โดยใช้ครีมนิยามีส่วนร่วมกับหัวขัดขางรูปถ้วย แต่แอควาซาร์เพลลิกัลจะเกิดขึ้นใหม่ทันทีที่ เคลือบฟันถูกกับน้ำลาย ดังนั้นเมื่อเคลือบฟันถูกกับกรดในการกัดผิวเคลือบฟันด้วยกรดจะเกิดผล ต่าง ๆ ขึ้น ซึ่งปฏิกิริยาที่เกิดกับเคลือบฟันจะขึ้นกับองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้

1. การเรียงตัวของผลึกในปริซึม พบว่าส่วนหัวของปริซึมจะละลายก่อน กลายเป็น แท็ค (Tag)
2. ส่วนประกอบที่แตกต่างกับบนผิวเคลือบฟัน
3. โครงสร้างของเคลือบฟันในฟันแต่ละซี่
4. จำนวนปริซึม
5. แอควาซาร์เพลลิกัล

### รอยแยกของเคลือบฟัน (Enamel cracks)

รอยแยกของเคลือบฟันพบได้บ่อยบนฟันทุกซี่ ในแสงธรรมชาติมองเห็นได้ไม่ชัดเจน และไม่สามารถถ่ายภาพให้เห็นได้ การใช้แสงจากไฟเบอร์ออปติก (Fiber Optic) ที่มี การกรองแสงแล้วจะช่วยให้เห็นได้ชัดเจนและถ่ายภาพได้ชัดเจนขึ้น (6)

สาเหตุของการเกิดรอยแยกของเคลือบฟัน แบ่งได้เป็น 2 สาเหตุใหญ่

1. สาเหตุทางกลศาสตร์ (Mechanics) เช่น ฟันถูกกระแทก แรงจากการบดเคี้ยว การขัดครอฟฟัน
2. สาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิสิ่งแวดล้อม เมื่อฟันขึ้นมาในช่องปากจะ เกิดรอยแยกของเคลือบฟัน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในช่องปากจากอาหารและน้ำทำให้ ส่วนของเคลือบฟันและส่วนของเนื้อฟัน (Dentine) หดขยายตัวไม่เท่ากัน เกิดเป็นรอยแยกขึ้น


รอยแยกของเคลือบฟัน ส่วนใหญ่เกิดจากสาเหตุของธรรมชาติ แต่อาจเกิดจากการ ดีบอนด์ (Debond) และการดีแบนด์ (Deband) ได้เช่นกัน

Zachrisson , Skogan และ Hoymyhr (7) พบว่า

1. รอยแยกตามแนวตั้ง (Verticle crack) พบมากที่สุด พบมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ของกลุ่มฟันตัวอย่าง
2. พบรอยแยกตามแนวนอนและแนวเฉียง (Horizontal และ Obliques cracks) เพียงเล็กน้อย
3. ตำแหน่ง (Location) และความชุก (Prevalance) ของรอยแยกทั้งสาม ชนิด ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญบนฟันซี่เดียวกัน
4. ฟันตัดกลางขึ้นบน (Central incisors) และฟันเขี้ยวขึ้นบน (Upper cuspids) พบรอยแยกได้บ่อยที่สุด


สภาพผิวเคลือบฟันปกติในคนวัยต่าง ๆ

Zachrisson (3) และ Mannerburg (8) พบว่าคนวัยต่างกันจะมีลักษณะของผิวเคลือบฟันแตกต่างกัน และได้สร้างหลักเกณฑ์พื้นฐานจำแนกสภาพผิวเคลือบฟันออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ตามลักษณะของเพอร์ริคิมมาตาที่ปรากฏอยู่บนผิวเคลือบฟัน เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการพิจารณาลักษณะปกติของฟันคนวัยต่าง ๆ (รูปที่ 3)




รูปที่ 3 แสดงลักษณะผิวเคลือบฟันปกติในคนวัยต่าง ๆ รูป A และ B ในเด็กอายุ 10 ปี ที่ไม่เคยได้รับการจัดฟัน รูป C , D , E และ F ในผู้ใหญ่อายุมากกว่า 30 ปี  
 P = เพอร์ริคิมมาตา , Pi = รูลึก ๆ บนผิวเคลือบฟัน (Pit)  
 Vs = รอยขีดข่วนในแนวตั้ง (Verticle scratches) , Hs = รอยขีดข่วนในแนวนอน (Horizontal scratches) , Is = จุดฝ้าขาวในผิวเคลือบฟัน (Internal white spots) , Cr = รอยร้าวในผิวเคลือบฟันตามแนวตั้ง (Verticle fracture lines) (3)

ในเด็กจะพบสันนูนเรียงตัวตามแนวอนติงจากกับแนวแกนพื้นทอดข้ามผิวเคลือบฟันตลอดทั่วฟันผิว เรียกว่า เพอริคิมมาต้า การเรียงตัวของเพอริคิมมาต้า มีหลายลักษณะบนฟันที่เดียวกันและฟันต่างซี่กัน (3) โดยทั่วไปเพอริคิมมาต้าบริเวณคอฟันมีความลึกของร่องลึกมากและต้นสั้นไปทางปลายฟัน (รูปที่ 4) เพอริคิมมาต้าจะค่อย ๆ หดไปตามวัยที่สูงขึ้นและถูกแทนที่ด้วยรอยขีดข่วนซึ่งพบมากในวัยผู้ใหญ่ รอยขีดข่วนที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น วัฏจักรแปรงฟัน , ชนิดของแปรง , ความแข็งของเคลือบฟัน เป็นต้น (รูปที่ 5) ในกลุ่มคนอายุ 14 ถึง 17 ปี จะพบเพอริคิมมาต้าได้ชัดเจนที่สุด โดยเฉพาะบนฟันตัดบนซี่กลาง (กลุ่ม 1) ในกลุ่มคนวัยอื่น พบเพอริคิมมาต้าร่วมกับรอยขีดข่วน (กลุ่ม 2 และ 3) หรือพบแต่รอยขีดข่วนมากมายบนผิวฟัน (กลุ่ม 4)



รูปที่ 4 แสดงลักษณะของเพอริคิมมาต้าบนฟันปกติ บริเวณคอฟันจะพบเพอริคิมมาต้าเป็นร่องลึกและเรียงตัวดีกว่าบริเวณปลายฟัน (8)



รูปที่ 5 แผนภาพแสดงการจัดเรียงตัวของเพอริคิมมาต้าและรอยขีดข่วนบนเคลือบฟัน ซึ่งแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม (8)

Zachrisson (3) อาศัยหลักเกณฑ์ของ Mannerburg (8) แบ่งลักษณะของ  
ผิวเคลือบฟันออกเป็น 5 ระดับ เรียกว่า Enamel surface index system โดยอาศัย  
ลักษณะรายละเอียดของเพอริคิสมาด้าและรอยขีดข่วนที่ปรากฏบนผิวเคลือบฟันเป็นเกณฑ์ให้ค่า  
คะแนน (score) ดังนี้

Enamel Surface Index แบ่งเป็นค่าคะแนน 5 ระดับ

ค่าคะแนน (score) 0 Perfect surface : no scratches , distinct  
intact perikymata

ผิวฟันลักษณะสมบูรณ์ไม่มีรอยขีดข่วน พบเพอริคิสมาด้าได้  
ชัดเจนตลอดพื้นผิวฟัน (รูปที่ 6A)

ค่าคะแนน (score) 1 Satisfactory surface : fine scratches ,  
some perikymata

ผิวฟันลักษณะน่าพอใจ มีรอยขีดข่วนเล็กน้อยบนผิวฟัน  
พบเพอริคิสมาด้าอยู่บนผิวฟันเป็นบางส่วน (รูปที่ 6B)

ค่าคะแนน (score) 2 Acceptable surface : several mark and  
some deeper scratches , no perikymata

ผิวฟันลักษณะที่ยอมรับได้ มีรอยขีดข่วนที่เห็นได้ชัดเจน  
จำนวนมาก พบรอยขีดข่วนลึกเพียงบางส่วน ไม่พบ  
เพอริคิสมาด้า (รูปที่ 6C)

ค่าคะแนน (score) 3 Imperfect surface : several distinct  
deep and coarse scratches , no perikymata

ผิวฟันลักษณะไม่สมบูรณ์ ไม่พบเพอริคิสมาด้ามีรอยขีดข่วนลึก  
และหยาบปรากฏอยู่จำนวนมาก (รูปที่ 6D)


ค่าคะแนน (score) 4 Unacceptable surface : coarse scratches  
and deeply marred appearance , no  
perikymata

ผิวฟันที่ซ่อมรับไม่ได้ พบรอยขีดข่วนที่หยาบและลึกตลอด  
พื้นผิวฟัน ผิวเคลือบฟันถูกทำลายจนเสียลักษณะเดิมไป  
(รูปที่ 6E)



ศูนย์วิทยพัชการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย





รูปที่ 6 แสดงลักษณะผิวพื้นที่มีค่าคะแนน 0 , 1 , 2 , 3 , 4 ตามรูปที่ 6A , 6B , 6C , 6D , 6E ตามลำดับ (3)

ธรรมชาติของแอดฮีซีฟเรซิน (Nature of adhesive resin)

สมาคมวัสดุและการทดสอบแห่งสหรัฐอเมริกา (9) (10) (The American society for testing and material) ให้คำจำกัดความของแอดฮีซีฟและการเกาะติด (Adhesion) ไว้ดังนี้

แอดฮีซีฟ (Adhesive) : สารที่มีคุณสมบัติยึดวัสดุเข้าด้วยกันโดยอาศัยการเกาะติดบริเวณพื้นผิว  
(A substance capable of holding together by surface attachment)

การเกาะติด (Adhesion) : ภาวะที่พื้นผิวสองพื้นผิวยึดติดเข้าด้วยกัน โดยอาศัยแรงยึดระหว่างพื้นผิวทั้งสอง ซึ่งอาจเป็นแรงยึดเกาะทางเคมีหรือแรงยึดเกาะทางกลหรือทั้งสอง  
(The state in which two surfaces are hold together by interfacial forces, which may consist of chemical force (Primary or secondary valance) or mechanical (interlocking) or both)

โครงสร้างของแอดฮีซีฟมีทั้งชนิดโลหะและอโลหะ อินทรีย์สารและอนินทรีย์สาร การใช้แอดฮีซีฟชนิดที่เป็นโลหะไม่สามารถนำมาใช้งานทางคลินิกได้ เนื่องจากอุณหภูมิการใช้งานสูงมาก


แอดฮีซีฟที่นิยมใช้ในงานทันตกรรม คือ ซีเมนต์ (Cement) ทำขึ้นจากอนินทรีย์สาร แต่มีข้อจำกัดคือ ละลายตัวในน้ำลาย (Saliva solubility) และกำลังแรงยึดมีจำกัด (Bonding strength) จึงมีการศึกษาสารโพลีเมอร์เพื่อใช้เป็นแอดฮีซีฟทางทันตกรรม

หลักการยึดเกาะ

Lee และ Orłowski (9) แบ่งกำลังแรงยึดของแอดฮีซีฟ (Adhesive bond) เป็น 2 ประเภท (รูปที่ 7)

1. การยึดแบบเกาะเกี่ยว (Mechanical adhesion)
  - ก. การยึดแบบจีโอเมตริก (Geometrical effects)
  - ข. การยึดแบบรีโอลอจิก (Rheological effects)
2. การยึดแบบเคมี (Chemical adhesion)
  - ก. แรงวาเลนซ์ปฐมภูมิ (Primary valence forces)
  - ข. แรงวาเลนซ์ทุติยภูมิ (Secondary valence forces)


Fig. 1 MECHANISMS OF ADHESION



รูปที่ 7 แผนภาพแสดงกลไกของการยึดเกาะ (Mechanical of Adhesion) (9)

การยึดแบบเกาะเกี่ยว

1. การยึดแบบจีโอเมตริก คือ การยึดติดของวัตถุที่เกิดจากความหยาบรูพรุน (รูปที่ 8)



รูปที่ 8 แสดงการยึดแบบจีโอเมตริก (9)

?


Lee และ Orlawski (10) ให้ความเห็นว่า แรงของการยึดเกาะส่วนใหญ่มาจาก แรงวาเลนซ์ปฐมภูมิ ได้แก่ พันธะไอออนิก , พันธะโควาเลนต์ , พันธะโลหะ

๗๐ ?

Bounocore (11) ให้ความเห็นว่า ในทางทันตกรรมการยึดแบบจีโอเมตริกมีนัยสำคัญกว่าการยึดแบบรีโอมेटริก

Bounocore , Matsui และ Gwinnett (12) , Silverstone (13) แสดงให้เห็นว่า แท็ค (tag) สามารถซึมแทรกเข้าไปในผิวเคลือบฟัน 15 - 20 ไมครอน ขึ้นกับเทคนิคการกัดผิวเคลือบฟันและลักษณะของกรดที่ใช้

Bounocore (14) กล่าวว่า กำลังแรงยึดขึ้นกับจำนวนของแท็คและความลึกของแท็ค (รูปที่ 9) แท็คเป็นส่วนที่ต้านทานการหลุดออก การยึดแน่นของแอตชีซีพีขึ้นกับความแข็งแรงของเรซิน เมื่อมีแรงกระทำในลักษณะตั้งฉากกับแท็ค ความแข็งแรงของเรซินจะช่วยไม่ให้เรซินแตกและหลุดออกจากผิวเคลือบฟัน



รูปที่ 9 แสดงลักษณะที่เรซินแทรกซึมเข้าไปในผิวเคลือบฟันที่ถูกกัดด้วยกรด (14)

2. การยึดแบบรีโอโลจิก คือ ลักษณะที่แอดฮีซีฟเปลี่ยนสถานะจากของเหลวมาเป็นของแข็งและเกิดการหดตัว มีการยึดรัดตัวกับวัตถุ (9) (รูปที่ 10)



รูปที่ 10 แสดงการยึดของวัสดุจากการหดตัว เป็นผลจากการยึดแบบรีโอโลจิก (9)


### การยึดแบบเคมี

Combe (15) แบ่งการยึดแบบเคมีของแอดฮีซีฟออกเป็น

#### 1. แรงวาเลนซ์ปฐมภูมิ


ก. พันธะไอออนิก คือ พันธะที่เกิดจากการย้ายอิเล็กตรอน จากอะตอมหนึ่งไปยังอีกอะตอมหนึ่ง เช่น ปฏิกิริยาของ  $\text{Na}^+$  กับ  $\text{Cl}^-$  โดย  $\text{Na}^0$  จะให้อิเล็กตรอนแก่  $\text{Cl}^0$  ทำให้  $\text{Na}^0$  เปลี่ยนเป็น  $\text{Na}^+$  และ  $\text{Cl}^0$  เปลี่ยนเป็น  $\text{Cl}^-$

ข. พันธะโควาเลนต์ คือ พันธะซึ่งเกิดจากการใช้อิเล็กตรอนร่วมกันของอะตอมสองอะตอม พันธะโควาเลนต์ให้แรงยึดเกาะสูง ในอินทรีย์สารจะประกอบด้วยพันธะโควาเลนต์ของอะตอมคาร์บอนเป็นส่วนใหญ่ เช่น  $\text{C}_2\text{H}_4$  (รูปที่ 11)



รูปที่ 11 แผนภาพแสดงพันธะโควาเลนต์ของ  $C_2H_4$  (15)


ค. พันธะโลหะ คือ พันธะที่เกิดจากการที่อิเล็กตรอนในวงนอกสุดของอะตอมโลหะ สามารถหลุดได้ง่าย ทำให้อะตอมนั้นกลายเป็นประจุบวก โลหะจะแสดงตนเป็นประจุบวก โดยมีอิเล็กตรอนอิสระอยู่รอบ ๆ (รูปที่ 12)



รูปที่ 12 แผนภาพแสดงพันธะโลหะ (15)

2. แรงวาเลนซ์ทุติยภูมิ เป็นแรงยึดที่ได้จากแรงแวนเดอวาลส์ (Van Der Waal's Force) เกิดจากแรงดึงดูดทางอเล็กโตรสแตติก (Electro-static attraction) ระหว่างโมเลกุลหรืออะตอมใกล้เคียง วัตถุที่ยึดอยู่ด้วยแรงแวนเดอวาลส์จะมีโมดูลัสยืดหยุ่น (Modulus of Elasticity) ต่ำ ขยายตัวมากเมื่ออุณหภูมิสูง มีจุดหลอมเหลวต่ำ เช่น น้ำ  $H_2O$  ,

ก๊าซเฉื่อย ทั้งนี้เนื่องจากแรงแวนเดอร์วาลส์มีกำลังอ่อน (รูปที่ 13)




รูปที่ 13 แสดงการยึดโดยแรงแวนเดอร์วาลส์ของน้ำ ( $H_2O$ ) โดยในโมเลกุล แสดงประจุไฟฟ้าจำนวนเล็กน้อย เรียกว่าไดโพลถาวร (Permanent Dipole) และจะดึงดูดกันและกัน (15)

#### ความหนืดของแอดซีซีฟเรซิน

Lee และ Orłowski (9) พบว่า ในแอดซีซีฟเรซินที่มีความหนืดสูง จะพบฟองอากาศ ติดอยู่ระหว่างแอดซีซีฟเรซินกับพื้นผิววัตถุ (รูปที่ 14) ซึ่งทำให้กำลังแรงยึดลดลง จึงควรทำให้ พื้นผิววัตถุเปียกก่อน (รูปที่ 15)






(a) Note low real area of interfacial contact

รูปที่ 14 แสดงการใช้แอดฮีซีฟซึ่งมีความหนืดสูงบนพื้นผิวที่ไม่ได้ทำให้เปียกก่อน จะพบฟองอากาศแทรกอยู่ระหว่างแอดฮีซีฟและพื้นผิว (9)

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



(b) Note lack of voids from trapped air in pores and crevices

รูปที่ 15 แสดงการทำให้พื้นผิวเปียกก่อนใช้แอดฮีซีฟที่มีความหนืดต่ำ จะสามารถลดการเกิดฟองอากาศแทรกระหว่างแอดฮีซีฟและพื้นผิวลงได้มาก (9)

#### ความหนาของแอดฮีซีฟเรซิน

แอดฮีซีฟเรซินที่หนาจะหลุดได้ง่ายกว่าแอดฮีซีฟเรซินที่บาง Buonocore (14) และ Combe (15) ให้เหตุผลว่า แอดฮีซีฟที่หนาจะมีความผิดปกติในเนื้อสารมากกว่าแอดฮีซีฟเรซินที่บาง กำลังแรงยึดจึงน้อยกว่า




Fig. 5.3 The effect of thickness of adhesive layer on bond strength.

รูปที่ 16 แสดงผลของความหนาของแอดฮีซีฟต่อกำลังแรงยึด (15)

ชนิดของแอดฮีซีฟเรซินที่ใช้ในทางทันตกรรมจัดฟัน

การใช้แอดฮีซีฟเรซินในทางทันตกรรม เริ่มต้นในปี ค.ศ. 1960 โดยใช้ในทาง ศัลยกรรมก่อน ต่อมาเริ่มใช้เป็นวัสดุอุดหลุมร่องฟัน และพัฒนาเป็นวัสดุอุดฟันอคริลิก จนถึง ไดอคริลิกเรซิน ในช่วงทศวรรษที่ ค.ศ. 1960 ถึง ค.ศ. 1970 แอดฮีซีฟเรซินที่ใช้ในการทำ ไดรเรคบอนด์ (Direct bond) ในงานทันตกรรมจัดฟัน แบ่งเป็น 2 ชนิด (16) (17)

- ก. อคริลิกเรซิน
- ข. ไดอคริลิกเรซิน

อคริลิกเรซิน (18)

เป็นอนุพันธ์ของ เอซีดีน (ethylene) และ กลุ่มไวนิล (Vinyl group) ใน

โครงสร้างอนุกรมที่เกี่ยวข้องกับทางทันตกรรมที่อยู่อย่างน้อย 2 อนุกรม คือ

1. อนุกรมที่ได้จากกรดอะคริลิก ( $\text{CH}_2 = \text{CHCOOH}$ )
2. อนุกรมที่ได้จากกรดเมทาคริลิก ( $\text{CH}_2 = \text{C}(\text{CH}_3)\text{COOH}$ )

ในทางทันตแพทย์เรียก พอลิอะคริลิกเรซิน (Polyacrylic resin) หมายถึง เอสเทอร์ (ester) ของอนุกรมเมทาคริลิก (Methacrylic)

องค์ประกอบของอะคริลิกเรซิน

ก. ส่วนผง (Powder)

1. โพลีเมอร์ (Polymer) เป็นเม็ดละเอียดของโพลีเมทิลเมทาคริเลต (polymethylmethacrylate) ขนาด 50 - 250 ไมครอน
2. ตัวเริ่มต้น (Initiator) ได้แก่ เบนโซอิลเปอร์ออกไซด์ 0.2 - 0.5 เปอร์เซ็นต์
3. รงควัตถุ (Colour) คือ สีที่ฉาบบนผิวของเม็ดโพลีเมอร์
4. อื่น ๆ เช่น สีทึบแสง (Opacifier) , ตัวทำให้นุ่ม (Plasticizer)

ข. ส่วนของเหลว (Liquid)

1. โมโนเมอร์ (Monomer) คือ เมทิล เมทาคริเลต เป็นของเหลวไม่เสถียร จึงได้สารหักห้าม (ยับยั้ง) (Inhibitor) เช่น ไฮโดรควิโนน 0.006 เปอร์เซ็นต์ และบรรจุขวดสีน้ำตาลป้องกันการโพลีเมอร์เร็วขึ้นขณะเก็บ
2. โคโพลีเมอร์ (Copolymer) เช่น เอทิลอะคริเลต (Ethyl Acrylate) ไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์ กับ โพลีเมทิล เมทาคริเลต
3. สารเชื่อมขวาง (Cross-linked agent) เพื่อให้ โซ่โพลีเมอร์ (Polymer chain) 2 เส้น เชื่อมโยงกัน เพิ่มกำลังความแข็งแรงและทนต่อการกระแทก เช่น เอทิลีน ไกลคอล ไดเมทาคริเลต (Ethylene glycol dimethacrylate)
4. ตัวกระตุ้น (Activator) ได้แก่ Tertiary amine เช่น

Dimethyl-P-toulvidine อคริลิกเรซินจะมีสัมประสิทธิ์การขยายตัวเป็น 10 เท่าของฟีน และมีการหดตัวหลังการแข็งตัวประมาณ 6 ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ Newman (16) อคริลิกมีทั้งชนิดที่มีวัสดุอัดแทรก (Filler) และไม่มีวัสดุอัดแทรก การจับตัวจะเป็นแบบเส้นตรงเหมือนโซ่ (Chain)

Zachrisson (6) แนะนำให้ใช้อคริลิกเรซินกับแบรคเกตที่ทำด้วยพลาสติก (Plastic bracket) เพราะการยึดเกาะที่เกิดขึ้นจะเป็นการยึดเกาะแบบเคมี

อคริลิกเรซินที่ใช้ในงานทันตกรรมจัดฟัน มีหลายบริษัทผลิต เช่น

Bracket Bond (G.A.C.)

Orbond (Ormco)

Orthomite (Rocky Mountain)

Directon (T.P.)

Direct bonding kit (Unitek)

ไดอคริลเรซิน (16)

มีหลายชื่อ เช่น epoxy , epoxy type , acrylated epoxy , dimethylacrylate

Bowen เป็นผู้พัฒนาทันตวัสดุที่เป็น Aromatic diacrylate ที่เรียกว่า Bowen's resin หรือ Bis - GMA Bis - GMA มีความหนืดสูง ไม่เหมาะกับงานทางทันตกรรม จึงใช้โมโนเมอร์บางชนิดผสมเพื่อลดความหนืด เช่น เมธิลเมทาคริเลต (MMA) , เอทิลีน (Ethylene) bis (2 - methacryloyl ethyl isophthalate MEI) เป็นต้น โดยที่ใช้โมโนเมอร์เหล่านี้ผสมประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนัก

## องค์ประกอบของไดอคริลิกเรซิน (18)

- ก. อินทรีย์วัฏภาค (Organic phase) ได้แก่ โพลีเมอร์ชนิดต่าง ๆ ที่นิยมคือ bis - GMA
- ข. อนินทรีย์วัฏภาค (Inorganic phase) ได้แก่ เส้นใยแก้ว , ฟิลิกเซรามิกแก้ว เช่น ซิลิกา , เซรามิกออกไซด์ คอลลอยคอลลซิลิกา , แท่งแก้วขาว , ลูกปัดแก้ว อลูมิเนียม ซิลิเกต , ควอตซ์ อนินทรีย์วัฏภาคจะทำหน้าที่เป็นวัสดุอุดแทรกที่มีสภาพเฉื่อย (Inert filler) ผสมอยู่ในโพลีเมอร์ ประมาณ 70 - 80 เปอร์เซ็นต์ เรียกว่า คอมโพสิต (Composite) ทำหน้าที่เพิ่มกำลังความแข็ง ความแข็งแรง และลดการขยายตัว

เนื่องจากวัสดุอุดแทรกนี้ ไม่เกาะติดกับโพลีเมอร์ จึงใช้สารยึดควบคู่ช่วยยึดวัสดุอุดแทรกเข้ากับโพลีเมอร์ ที่นิยมใช้คือ ไวนิลซิลิโคน เช่น Gamma - methacryloxy propyltrimethoxysilane

- ค. ตัวกระตุ้น (Activator) ได้แก่ เอมีน (Amine) หรือรังสีเหนือม่วง
- ง. ตัวเริ่มต้น (Initiator) ได้แก่ เบนโซอิลออกไซด์

Reynold (16) พบว่า การจับตัวของ ไดอคริลิกเรซิน เป็นแถบเชื่อมขวาง (Cross - linked) จึงมีความแข็งแรงสูง ดูดซึมน้ำน้อย และหดตัวหลังการแข็งตัวน้อยกว่า ไดอคริลิกเรซิน

Brobakken และ Zachrisson (20) ได้ทดลองพบว่า ไดอคริลิกเรซิน ที่มีวัสดุอุดแทรกขนาดใหญ่ เช่น ฟิลิกควอตซ์ขนาดใหญ่ หรือแก้วซิลิกา (Silica glass) ขนาด 3 - 20 ไมครอน มีความต้านทานการสึกกร่อนได้ดีกว่าเรซินที่มีวัสดุอุดแทรกขนาดเล็ก 0.2 - 0.3 ไมครอน

Zachrisson และ Brobakken (21) พบว่า ไดอคริลิกเรซิน ที่มีวัสดุอุดแทรก

ขนาดเล็ก 0.2 - 0.3 ไมครอน จะทำให้ฟันผิวที่เรียบ และมีแผ่นคราบฟัน (Dental plaque) เกาะติดน้อย

ไดออกซิลิกเรซินที่ใช้ในทางทันตกรรม แบ่งได้ 2 ชนิด

- ก. ชนิดที่ไม่มีวัสดุอุดแทรก นิยมใช้เป็นวัสดุอุดร่องฟัน ได้แก่ Dalton (Johnson & Johnson) , Nuvaseal (แข็งตัวด้วยรังสีเหนือม่วง)
- ข. ชนิดที่มีวัสดุอุดแทรก เช่น Adaptic (Johnson & Johnson) , Concise (3 M) , Nuvafill (แข็งตัวด้วยรังสีเหนือม่วง)

แอดรีซีฟเรซินชนิดอื่น

1. แอดรีซีฟเรซินชนิดที่ไม่ต้องผสม No-mix adhesive resin ประกอบด้วยส่วนของเรซินและตัวเริ่มต้น (Primer) การใช้งานกระทำโดยทาตัวเริ่มต้นบนด้านหลังของแบรคเกต (Bracket back) และบนผิวฟันที่ถูกกัดด้วยกรดและเป่าแห้งแล้ว จากนั้นนำเรซินปริมาณพอเหมาะป้ายบนด้านหลังของแบรคเกต กดแบรคเกตบนตัวฟัน จัดตำแหน่งและกดให้แน่น รอจนเรซินแข็งตัว ประมาณ 30 - 60 วินาที

อย่างไรก็ตาม อาจพบว่าเรซินบางส่วนที่ไม่แข็งตัวตกค้างอยู่ภายในเนื้อเรซิน ทำให้เกิดการแพ้ (Allergy) เนื่องจากเรซินที่ไม่แข็งตัวเป็นสารพิษ

2. เรซินชนิดที่แข็งตัวด้วยแสง (Visible light - polymerized adhesive resin) เป็นเรซินที่แข็งตัวได้เมื่อถูกกับแสงในช่วงความถี่ที่มองเห็นได้ (Visible light) นิยมใช้กับแบรคเกตที่ทำด้วยพลาสติกใส หรือแบรคเกตโลหะที่มีฐานเป็นรูพรุน (Perforated metal bracket)

Ruyter และ Oysaed ,(22) Tirtha , Fan Dennisson และ Power (23) ศึกษาประสิทธิภาพของการแข็งตัวของเรซิน และพบว่า ระดับความลึกของการแข็งตัวขึ้นกับ 3

### 3 องค์ประกอบ คือ

1. ส่วนประกอบของเรซิน ซึ่งมีผลต่อความไวแสงของเรซิน , ความทึบแสงของเรซิน เป็นต้น
2. แหล่งกำเนิดแสง
3. เวลาที่ฉาย

และพบว่าเรซินชนิดที่แข็งตัวด้วยแสงที่มองเห็นได้ (Visible light) จะมีระดับความลึกของการแข็งตัวมากกว่า เรซินชนิดที่แข็งตัวด้วยรังสีเหนือม่วง (Ultraviolet ray)

### ซีลแลนท์ (Sealant)

ซีลแลนท์เป็นสารพวก bis - GMA ที่ไม่มีวัสดุอุดแทรก มีคุณสมบัติทำให้พื้นผิวเปื่อยได้สูง ใช้ทาบนผิวเคลือบฟันที่ถูกกัดด้วยกรดก่อนติดแบร็กเกต (24)

#### คุณสมบัติที่ดีของซีลแลนต์

1. ไม่เป็นอันตรายต่อเนื้อเยื่อในช่องปากและร่างกาย
2. มีระยะเวลาในการทำงาน (Working Time) และระยะเวลาในการแข็งตัวเหมาะสม (Setting time)
3. ความหนืด (Viscosity) ปานกลาง
4. กำลังแรงยึด หรือกำลังแรงดึง (Tensile strength) และกำลังความแข็งแรง หรือกำลังแรงอัด (Compressive strength) สูงพอที่จะทนทานต่อแสงที่ใช้ในการเคลือบฟัน
5. เพิ่มคุณสมบัติ ในการทำให้พื้นผิวเปื่อยแก่แอคทีฟเรซิน ในกรณีที่เรซินมีคุณสมบัติ ในการทำให้พื้นผิวเปื่อยต่ำ เช่น Concise
6. ทนทานต่อการละลายในช่องปาก



### ประโยชน์ของซิลแลนท์

- ก. เพิ่มความแข็งแรงของการยึดระหว่างฟันกับแอคซีซีฟเรซิน
- ข. ควบคุมความชื้น โดยป้องกันผิวเคลือบฟันที่ถูกกัดด้วยกรดแล้วจากน้ำลาย
- ค. เพิ่มความสะดวกในการตีบอนด์
- ง. ป้องกันฟันผุ แต่ในบางรายอาจพบการละลายของผิวเคลือบฟันภายหลังการตีบอนด์

Zachrisson (25) แนะนำให้ใช้ซิลแลนท์ทาบนผิวเคลือบฟันที่ถูกกัดด้วยกรดแล้วทั่วทั้งฟันผิว เพื่อป้องกันการเกิดจุดขาว (white spot) และการละลายของเคลือบฟัน (Enamel decalcification) ก่อนการติดเครื่องมือจัดฟันบนผิวฟัน

### กรดที่ใช้ในการกัดผิวเคลือบฟัน

การกัดผิวเคลือบฟัน คือ การใช้กรดทาบนผิวเคลือบฟันที่ขัดเรียบเรียบร้อยแล้ว กรดจะทำปฏิกิริยากับเคลือบฟัน เกิดเป็นรูพรุนลึกลงไปในพื้นที่ของเคลือบฟัน ประมาณ 5 - 10 ไมครอน เป็นการเพิ่มกำลังแรงยึดเกาะระหว่างวัสดุที่ยึดแบรคเกตกับผิวเคลือบฟัน

Braurer และ Termini (26) กล่าวว่า ประสิทธิภาพในการยึดเกาะของผิวเคลือบฟันขึ้นกับความเข้มข้นของกรด และเวลาที่ใช้ในการกัด กรดที่เข้มข้นมากจะทำให้สูญเสียผิวเคลือบฟันมากโดยไม่จำเป็น กรดที่เข้มข้นน้อยเกินไป เช่น Ethylene tetracitric acid ต้องใช้เวลาในการกัดผิวเคลือบฟันนาน

Buonocore (27) ทดลองติดวัสดุอุดฟันประเภทอคริลิกเรซิน บนผิวเคลือบฟันปกติและบนผิวเคลือบฟันที่ถูกกัดด้วยกรด (กรดฟอสฟอริก และกรดฟอสโฟโมลิบเตทออกซาลิก) พบว่า ผิวเคลือบฟันที่ถูกกัดด้วยกรด ให้แรงยึดเกาะกับเรซินได้ดีกว่า

Gwinnett (28) ศึกษาการใช้กรดฟอสฟอริก , กรดซิตริก หรือกรดฟอร์มิกและกรดชนิดอื่น ๆ ในการกัดผิวเคลือบฟันในเวลาพอเหมาะ และเปรียบเทียบความลึกของผิวเคลือบ

ฟันที่ถูกกรัดกัด ซึ่ง Buonocore (10) พบว่าเคลือบฟันที่ถูกกัดจะละลายหลุดออกประมาณ 5 ไมครอน และเกิดการละลายของแคลเซียมลงไปเคลือบฟัน เกิดลักษณะฟันผิวที่ขรุขระประมาณ 15 - 25 ไมครอน (ตารางที่ 1)

TABLE 3-III  
GROSS LOSS OF ENAMEL SURFACE FOLLOWING ACID ETCHING

Acid (2 min application of 0.3 cm <sup>3</sup> )	Depth of etch		
	Less than 5 $\mu$ m	5-25 $\mu$ m	Greater than 25 $\mu$ m
50% Citric	*		
10% Formic	*		
Zinc phosphate liquid	*		
85% Phosphoric	*		
50% Phosphoric		*	
10% Phosphoric		*	
0.1 N Hydrochloric			*
0.5 N Hydrochloric			*

Courtesy of A.J. Gwinnett, "Histologic Studies in Human Enamel Following Treatment with acidic Adhesive Conditioning Agents," Archives of Oral Biology, 16:731-738 (1971).


ตารางที่ 1 แสดงปริมาณการสูญเสียของผิวเคลือบฟันจากกรดชนิดต่าง ๆ (28)

#### ความเข้มข้นของกรดฟอสฟอริกที่ใช้ในการกัดผิวเคลือบฟัน

Miura, Nakagawa และ Masuhara (29) แนะนำให้ใช้กรดฟอสฟอริกเข้มข้น 65 เปอร์เซ็นต์ กัดผิวเคลือบฟันนาน 30 วินาที เพื่อให้เรซินที่ไม่มีวัสดุอุดแทรก (unfilled resin) หรือใช้ความเข้มข้น 50 เปอร์เซ็นต์ นาน 120 วินาที เมื่อใช้เรซินที่มีวัสดุอุดแทรกสูง (high filled resin)

Retief (30) พบว่า กรดฟอสฟอริก ความเข้มข้น 10, 20, 30, 40, 45 และ 50 เปอร์เซ็นต์ ให้ค่ากำลังแรงยึดไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (ตารางที่ 2) เขาแนะนำให้ใช้ความเข้มข้น 50 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากที่ความเข้มข้นนี้ เคลือบฟันจะถูกกัดได้ตื้นที่สุดซึ่งเป็น

การป้องกันอันตรายต่อประสาทฟันจากการซึมของกรด (ตารางที่ 3)



ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยกำลังแรงยึดและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของแอตชีฟ ซึ่งใช้กรดฟอสฟอริกความเข้มข้นต่าง ๆ กัน (30)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Table III. Depths of etch calculated from biopsy samples and measured from surface profiles

Etching solution	Calculated depth of etch ( $\pm$ S.D. $\mu$ m)	Measured depth of etch ( $\mu$ m)
10% H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub>	9.5 $\pm$ 1.0	12.0
20% H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub>	12.6 $\pm$ 0.7	11.0
30% H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub>	15.3 $\pm$ 0.9	10.5
40% H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub>	14.1 $\pm$ 2.8	12.5
45% H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub>	12.3 $\pm$ 1.2	12.0
50% H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub>	7.1 $\pm$ 1.2	7.0
60% H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub>	2.7 $\pm$ 0.9	3.5
85% H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub>	0.8 $\pm$ 0.2	1.0

ตารางที่ 3 แสดงความลึกของผิวเคลือบฟันที่ถูกกัดด้วยกรดฟอสฟอริก ความเข้มข้นต่าง ๆ กัน (30)

กรดกัดเคลือบฟันมีลักษณะการผลิออกมาใช้ 2 รูปแบบ (5)

1. ในรูปของเจล (Gel)

ข้อดี คือ ควบคุมให้อยู่เฉพาะบริเวณที่ต้องการได้ง่าย

ข้อเสีย คือ

- ล้างออกได้ยาก ส่วนที่ตกค้างจะอุดรูพรุนพาผิวเคลือบฟันที่ถูกกรดกัดแล้วทำให้เรซินหลุดง่าย
- เป็นอันตรายต่อเหงือกมากกว่าชนิดที่ของเหลว (Liquid solution) เพราะมีความเข้มข้นสูง

## 2. ในรูปของเหลว (Liquid solution)

### ข้อดี

1. ล้างออกง่าย ไม่เหลือตกค้างบนผิวหนัง
2. ส่วนที่ทาเคยไปที่ขอบเหงือกช่วยห้ามเลือดได้

ข้อเสีย คือ ความคุมให้อยู่เฉพาะบริเวณที่ต้องการได้ยาก


Gorelick และคณะ (31) แนะนำวิธีการใช้กรดกัดผิวเคลือบฟันไว้ดังนี้

1. หลังขัดฟันและเป่าแห้งแล้ว ใช้ฟองน้ำหรือสำลีชุบกรดทาบผิวเคลือบฟันด้านที่ต้องการติดเครื่องมือ ตลอดด้าน นาน 1 นาที ตลอดเวลาผิวเคลือบต้องเปียกด้วยกรด เพื่อให้กรดมีความเข้มข้นเท่ากันโดยตลอด ฟันที่เคยได้รับฟลูออไรด์โดยวิธีทา หรือกินเพิ่มเวลาทากรด เป็น 2 นาที
2. ใช้น้ำล้างกรดที่เหลือออกให้หมดนาน 30 วินาที ใช้สเปรย์น้ำจากหัวฉีด (Triple syringe) เป่าแห้ง ห้ามบ้วนน้ำ หรือน้ำลาย เพราะถ้าถูกกับน้ำลายไกลโคโปรตีน (Glycoprotien) ในน้ำลาย จะอุดรูพรุนของผิวเคลือบฟันที่กัดไว้ ทำให้ซิลแลนท์ไม่สามารถยึดติดกับผิวเคลือบฟันได้ขณะเคี้ยวกันระวังมือของทันตแพทย์หรือผู้ช่วยไม่ให้ถูกกับผิวฟัน ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ให้กัดผิวเคลือบฟันใหม่
3. เป่าแห้งจะเห็นลักษณะฝ้าขาวปรากฏขึ้นบนผิวเคลือบฟัน

การเปลี่ยนแปลงของผิวเคลือบฟันเมื่อถูกกัดด้วยกรด

เมื่อผิวเคลือบฟันถูกกัดด้วยกรด จะเกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ (13)

- ก. Etched zone เป็นชั้นเคลือบฟันที่ละลายหายไปจากการกัดด้วยกรด ลึกประมาณ 10 ไมครอน
- ข. Qualitative zone อยู่ลึกถัดลงไป มีลักษณะเป็นรูพรุน ลึกประมาณ 20 ไมครอน การใช้กรดที่มีความเข้มข้นสูง จะทำให้ความลึกของรูพรุนในชั้นนี้เพิ่มขึ้น แต่จำนวนรูพรุนลดลง และมีขนาดไม่สม่ำเสมอ ในการกัดผิวเคลือบฟันต้องการให้มีรูพรุนขนาดสม่ำเสมอ ลึกเพียง 10 ไมครอน จึงแนะนำให้ใช้กรดที่มีความเข้มข้นเพียง 35 - 65 เปอร์เซ็นต์
- ค. Quantitative porous zone เป็นชั้นลึกสุด ลักษณะเกือบไม่ต่างจากเคลือบฟันปกติ ความหนา 20 ไมครอน



รูปที่ 17 แสดงลักษณะชั้น (zone) ของผิวเคลือบฟันเมื่อถูกกัดด้วยกรด แบ่งได้เป็น 3 ระดับชั้น (zone) (13)

Silverstone (13) กล่าวว่า กรดฟอสฟอริก ความเข้มข้น 30 เปอร์เซ็นต์ ชนิด Unbuffered solution ให้กำลังแรงยึดเกาะมากกว่า กรดฟอสฟอริกความเข้มข้น 50 เปอร์เซ็นต์ ชนิด Buffered ด้วย สังกะสีออกไซด์ (ZnO) 7 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งนิยมใช้ทั่วไปถึง 50 เปอร์เซ็นต์ และชั้น (zone) ทั้งสามจะเกิดสม่ำเสมอตลอดผิวเคลือบฟัน

Bounocore (14) พบว่า ลักษณะฝ้าขาวของผิวเคลือบฟันที่ถูกกรดกัด เมื่อตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน จะมีลักษณะเป็นร่องยาวลึกลงไปบนชั้นเคลือบฟัน

Smith , Spinelli และ Tartakow (32) ศึกษาการซึมของกรดฟอสฟอริก ระหว่างการบอนด์ (Bonding) โดยใช้สารกัมมันตรังสีของธาตุฟอสฟอรัส  $P^{32}$  โดยทดลองในฟันกรามน้อย จำนวน 25 ซี่ จากผู้ป่วยอายุ 10 - 14 ปี ใช้กรดฟอสฟอริกชนิดเจล (Gel) ความเข้มข้น 50 เปอร์เซ็นต์ ที่มีไอโซโทป (Isotope)  $P^{32}$  เป็นส่วนประกอบ ( $H_3P^{32}O_4$ ) พบว่า การล้างกรดที่เหลือออกด้วยการฉีดน้ำล้าง ไม่สามารถล้างกรดออกได้หมด ยังคงพบกรดตกค้างบนผิวเคลือบฟัน 20 - 40 เปอร์เซ็นต์ กรดสามารถแทรกซึม (Penetrate) เข้าไปทำปฏิกิริยากับเคลือบฟันที่ระดับลึกเกินกว่า 10 ไมครอนใต้ระดับผิวเคลือบฟัน ซึ่งไม่ตรงกับคำอ้างของบริษัทผู้ผลิตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของประสาทฟัน อย่างไรก็ตามไม่พบกรดที่รอยต่อเชื่อมของเนื้อฟันกับเคลือบฟัน (Dento-enamel junction)

#### แบรacket (Bracket) (5)

เป็นส่วนของเครื่องมือทางทันตกรรมจัดฟัน ชนิดติดแน่น ทำหน้าที่ยึดลวดให้ติดกับตัวฟัน



ส่วนประกอบของแบรacket (รูปที่ 18)

1. ปีกแบรacket (Wing) เป็นตำแหน่งที่ใช้ผูกลวดมัด (Ligature wire) หรือ คล้องยางรัด (Elastic) เพื่อยึดให้ติดกับตัวฟัน ซึ่งต้องการให้เคลื่อนที่ไปตามร่อง (Slot) โดยแรงของเครื่องมือที่คล้องติดกับ Wing


2. ร่องใส่ลวด (Arch wire slot) เป็นร่องสำหรับวางลวดมีขนาด .018 นิ้ว และ .022 นิ้ว ทั้งนี้ขนาดของร่องและลวดควรกระชับพอดี เพื่อป้องกันแรงเสียดทานที่อาจเกิดขึ้นระหว่างขอบของร่องกับลวด เป็นสาเหตุทำให้ฟันเคลื่อนแบบดัดเอียง (Tipping)

3. ฐาน (Flange) เป็นส่วนรองรับปีกแบร็กเกตและร่องใส่ลวดเพื่อให้เชื่อมติดกับปลอกรัดฟัน (Band) หรือ แผ่นยึด (Pad)

4. แผ่นยึด (Pad) แผ่นยึดมีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าขอบมนด้านบน เชื่อมติดกับส่วนฐาน (Flange) ของแบร็กเกตด้านล่างทำเป็นตะแกรง (Meshgauze) หรือเจาะเป็นร่องด้วยแสง (Photo etched recession) หรือทำเป็นอันเคอร์คัตด้วยเครื่องจักร (Machined undercuts) เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ยึดเกาะทางกล (Mechanical retention) กับเรซินในการติดแบร็กเกตกับตัวฟันโดยวิธีไคเรคบอนด์



แผ่นยึดแบบอันเคอร์คัต



แผ่นยึดแบบตะแกรง


รูปที่ 18 แสดงส่วนประกอบของแบร็กเกต (5)



## อินเทอร์เฟซ (Interface)

Skeykholeslam และ Brandt (33) กล่าวถึง อินเทอร์เฟซ (Interface) ที่เกิดขึ้นระหว่างแบรacket ผิวเคลือบฟันที่ถูกกัดด้วยกรดและแอคซีซีฟเรซิน เขาพบว่าเกิดอินเทอร์เฟซขึ้น 2 บริเวณ


1. อินเทอร์เฟซที่ I อยู่ระหว่างเรซินกับผิวเคลือบฟัน การยึดเป็นแบบเกาะเกี่ยวระหว่างเรซินกับรูพรุนในผิวเคลือบฟัน
2. อินเทอร์เฟซที่ II อยู่ระหว่างแบรacketกับเรซิน การยึดบริเวณนี้ขึ้นกับชนิดของแบรacket แบรacketพลาสติกจะเป็นการยึดแบบเคมี แบรacketโลหะจะเป็นการยึดแบบเกาะเกี่ยว




รูปที่ 19 แสดงการยึดเกาะระหว่างแบรacketกับผิวเคลือบฟัน ความหนาของแอคซีซีฟเรซินถูกขยายกว้างขึ้น เพื่อแสดงให้เห็นอินเทอร์เฟซทั้งสอง (33)

เมื่อเทคนิคในการติดแบรacketไม่ถูกต้อง แบรacketจะหลุดในตำแหน่งต่าง ๆ ตาม

รูป 20 A , B



รูปที่ 20 A การหลดของนบรกเกดที่อินเคอร์เฟชที่ I (33)



รูปที่ 20 B การหลดของนบรกเกดที่อินเคอร์เฟชที่ II มีแอคซีซีฟเวรินคอยู่  
เฉพาะผิวเคลือบฟันเท่านั้น (33)

Zachrisson (25) พบว่าการหลุดของแบรacketจะเกิดที่บริเวณอินเตอร์เฟซที่ I และบริเวณอินเตอร์เฟซที่ I ร่วมกับการแตกหักในเนื้อเรซินมากกว่าที่บริเวณอินเตอร์เฟซที่ II

### ไคเรคบอนด์เทคนิค

เป็นวิธีการติดเครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่น (Fix appliance) เช่น แบรacketบนผิวเคลือบฟันโดยตรง กระทำได้โดยเปลี่ยนสภาพผิวเคลือบฟัน ให้เกิดรูพรุนเล็ก ๆ มากมาย จากกรดบางชนิด จากนั้นจึงติดเครื่องมือบนผิวฟันโดยอาศัยเรซินเป็นวัสดุเชื่อม

Buonocore (15) เป็นคนแรกที่ทดลองใช้กรดกัดผิวฟัน และติดเรซินลงบนผิวเคลือบฟันที่ถูกกรดกัด เขาพบว่าเรซินติดบนผิวเคลือบฟันได้นานกว่าการติดเรซินบนผิวเคลือบฟันปกติที่ไม่ถูกกรดกัด

Newman (19) เป็นคนแรกที่ใช้กรดกัดผิวฟันในทางทันตกรรมจัดฟัน และเรียกการติดแบรacketกับฟันโดยวิธีใช้กรดกัดผิวเคลือบฟันนี้ว่า ไคเรคบอนด์เทคนิค ซึ่งมีขั้นตอนวิธีทำดังนี้

1. การทำความสะอาดผิวเคลือบฟัน (Prophylaxis)
2. การควบคุมความชื้น (Moisture control)
3. การใช้กรดกัดฟัน (Acid etching)
4. การทาซีลแลนท์ (Sealant coating)
5. การติดแบรacket (Bracket attachment)

Zachrisson (25) ได้แสดงวิธีการติดแบรacketโดยวิธีไคเรคบอนด์ เป็นขั้นตอน


ดังนี้

1. Transfer ได้แก่ การนำแบรacketไปวางยังตำแหน่งบนฟันที่ต้องการ
2. Positioning ได้แก่ การจัดตำแหน่งของแบรacketให้ถูกต้อง
3. Fitting ได้แก่ การจับแบรacketให้อยู่หนึ่ง เพื่อให้เรซินแข็งตัวจับแบรacketติด

## แน่นกับฟัน

4. Removal of excess ได้แก่ การขจัดเรซินส่วนเกินออกเพื่อให้ผิวฟันสะอาด

การติดแบรคเกตโดยวิธีของ Zachrisson (25) แสดงไว้ตามแผนภาพดังนี้



รูปที่ 21 A การป้องกันความชื้นและน้ำลาย , B ลักษณะของผิวฟันหลังขจัดด้วยผงขัดฟัน  
C การใช้กรดกับผิวเคลือบฟัน , D ผสมแอคซีซีฟเรซินใส่ฐานของแบรคเกต  
E และ F ติดแบรคเกตและปรับตำแหน่งให้ถูกต้องด้วยเครื่องมือ cement  
scaler , G สภาพแบรคเกตที่ติดบนฟัน , H ขูดแอคซีซีฟส่วนที่เกินออก ,  
I ใส่กรดในแบรคเกต (25)

Jassem , Retief และ Janison (34) พบว่า การใช้ซิลแลนก์ไม่ได้ช่วยเพิ่ม

กำลังแรงยึด (Tensile strength) และกำลังแรงเฉือน (Shear strength) และการใช้หรือไม่ใช้ซิลแลนท์ในการทำโคเร็คบอนด์ให้ผลไม่แตกต่างกัน

### การดีบอนด์ (Debonding)

หมายถึง วิธีการถอดแบรacket และกำจัดเรซินที่ติดค้างบนผิวเคลือบฟัน เพื่อให้ได้สภาพผิวเคลือบฟันปกติคืนมา หลังจากเสร็จการบำบัดรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน


วิธีการในคลินิกแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ

1. การถอดแบรacket
2. การขจัดเรซิน

การถอดแบรacket (Bracket removal) การใช้คีมหรือเครื่องมือถอดแบรacket ออกจากตัวฟัน มีหลายวิธี ได้แก่

1. การใช้คีมปากคู่ (Twin - beak pliers) ตัดแบรacketออกโดยวางปากคีมอยู่ที่ขอบด้านใกล้กลางและด้านไกลกลาง ของฐานแบรacketบริเวณรอยต่อระหว่างฟันกับฐานแบรacket (รูปที่ 22 A และ B)


ศูนย์วิทยุทันตวิทยา  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูปที่ 22 การถอดแบรคเกตด้วยการตัด รูป A และ B แสดงการถอดแบรคเกตด้วยคีมถอดแบรคเกตชนิดคีมปากคู่ (Twin - beak pliers) การถอดแบรคเกตด้วยแรงบีบ รูป C และ D ใช้คีม Weingart บีบปีกของแบรคเกต วิธีนี้นุ่มนวลแต่แบรคเกตจะชำรุดเสียหายนำกลับมาใช้ใหม่ไม่ได้ (6)

2. การใช้คีม Weingart บีบปีกของแบรคเกตในแนวใกล้กลางไกลกลาง และยกแบรคเกตออกด้วยแรงลอก (Peel Force) วิธีนี้เป็นวิธีที่นุ่มนวลกว่าวิธีแรก เหมาะกับฟันที่เปราะหรือโยกคลอน หรือฟันที่เคยได้รับการรักษารากฟันมาแล้ว แต่แบรคเกตจะถูกบีบจนเสียรูปร่างนำมาทำความสะอาดเพื่อใช้ใหม่ไม่ได้ (รูปที่ 22 C และ D)


3. การใช้คีมถอดปลดออกโลหะรัดฟันหน้า (Anterior band remover) เป็นวิธีที่ไม่ทำให้แบรคเกตเสียรูปร่าง แต่ใช้ถอดแบรคเกตบนฟันกรามน้อยไม่สะดวกเนื่องจากติดแก้มของคนไข้ (รูปที่ 23)



รูปที่ 23 การใช้คีมถอดปลดออกโลหะรัดฟันหน้า (ABR) ทำในขณะที่ลวดจัดฟันยังอยู่ในปากของผู้ป่วย วิธีนี้นุ่มนวลแบริกเกตไม่เสียหาย และแอดฮีซีฟเรซินส่วนใหญ่จะติดอยู่ที่ผิวฟัน (6)

4. การใช้คีมถอดแบริกเกต (Bracket remover plier) ETM เบอร์ 358Rt โดยให้ขอบคมของคีม ขณะถอดอยู่ใต้ปีกของแบริกเกต ออกแรงบิดและหมุนข้อมือเพื่อให้เรซินแตก และแบริกเกตไหลหลุดออก วิธีนี้ไม่ทำให้แบริกเกตเสียรูปร่าง (รูปที่ 24)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูปที่ 24 การใช้คีมถอดแบริกเก็ต ETM #358 Rt ให้ขอบคมของคีมจับได้ปีกของ  
แบริกเก็ต ออกแรงบิดและหมุนข้อมือ วิธีนี้นุ่มนวลและไม่ทำให้แบริกเก็ต  
เสียรูปร่าง

ทั้ง 4 วิธีที่กล่าวมาใช้แรงซึ่งมีลักษณะเป็นแรงลอก (Peeling type force) ซึ่งมี  
ประสิทธิภาพมากที่สุด ในการทำลายแรงยึดเกาะของเรซินกับผิวเคลือบฟัน และลดการเสี่ยงต่อ  
การแตกหักของผิวเคลือบฟัน

Diedrich (35) พบว่าในการถอดแบริกเก็ตด้วยเครื่องมือสำหรับถอดแบริกเก็ต  
(Bracket removing pliers) จะเกิดการแตกหัก (Fracture) ขึ้นได้ 4 บริเวณ

1. การแตกหักในเนื้อเรซิน



2. การแตกหักของตัวแบรacket เมื่อใช้แบรacketพลาสติก หรือแบรacketเซรามิก (ceramic bracket)
3. การแตกหักของเคลือบฟัน เกิดเมื่อกัดเคลือบฟันด้วยกรดที่เข้มข้นเกินไปหรือนานเกินไป หรือเกิดจากความผิดปกติของเคลือบฟันข้างใด
4. บริเวณอินเตอร์เฟซที่ I หรือ อินเตอร์เฟซที่ II หรือร่วมกัน

### การจัดเรซิน

วิธีการจัดเรซินที่ตกค้างบนผิวฟัน แบ่งได้เป็น 2 วิธี

1. การขูดเรซินออกด้วยมือ โดยใช้เครื่องมือขูดหินปูน (scaler) หรือคีมสำหรับจัดเรซิน (Bond removing pliers) วิธีนี้ขจัดเรซินได้รวดเร็วและเหมาะสมกับฟันที่มีลักษณะโค้งมน คือ ฟันกรามน้อยและฟันเขี้ยว แต่จะมีประโยชน์น้อยลงเมื่อใช้กับฟันหน้าที่เรียบแบน วิธีนี้จะทำให้เกิดรอยขีดข่วนบนผิวฟันได้ง่าย



2. การใช้หัวกรอและเครื่องกรอชนิดหักมุม (Contra-angle) ที่เหมาะสม

Hannah และ Smith (36) พบว่า การขัดแต่งวัสดุอุดฟันจำพวกคอมโพสิตเรซิน การใช้หัวกรอ plain cut tungsten carbide bur กรอด้วยความเร็วต่ำให้ผลที่ดี ไม่ก่อให้เกิดรอยขีดข่วนบนผิวเคลือบฟัน และพบว่าการใช้ความเร็วสูงจะเป็นอันตรายอย่างมากต่อผิวเคลือบฟัน

Casperson (37) กล่าวว่า การเปลี่ยนสี และรอยสึกกร่อนบนผิวเคลือบฟัน อาจเป็นผลมาจากเรซินที่ตกค้างอยู่ในแท็ก (tag) ภายในผิวเคลือบฟันที่ไม่สามารถขจัดออกได้หมดขณะดีบอนด์ เกิดการเปลี่ยนสีเมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง

Gwinnett และ Gorelick (1) แนะนำขั้นตอนและวิธีการดีบอนด์ไว้ 2 กรณี กรณีที่ใช้เรซินที่มีวัสดุอุดแทรกสูง (highly filled adhesive resin) ให้ถอดแบรacket

ด้วยคีมตัดลวด (ligature cutter) และขจัดเรซินที่เหลือด้วยหัวกรอ 12 - fluted flame shape finishing bur กรอด้วยความเร็วสูง ไม้ใช้น้ำ โดยหยุดกรอก่อนจะถึงชั้นผิวเคลือบฟัน จากนั้นใช้หัวขัดยางรูปวงล้อสีเขียว (green rubber wheel) ขัดเรซินที่เหลือ จนหมดชั้นผิวฟันชั้นสุดท้ายด้วยผงขัดฟันชนิดละเอียดปานกลาง (medium grit) กับหัวขัดยางรูปถ้วย (rubber cup) (รูปที่ 25)



รูปที่ 25 A แสดงส่วนของสารขัด (Abrasive particle) ที่ฝังในหัวขัดยางสีเขียว รูปวงล้อ (Green rubber wheel) ขยาส 500 เท่า , B ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด แสดงลักษณะผิวเคลือบฟันเมื่อค้ำบอนด์ ด้วยหัวขัดยางสีเขียวรูปวงล้อ , C เมื่อขัดชั้นสุดท้ายด้วยผงขัดฟันแล้ว (1)

กรณีที่ใช้เรซินที่ไม่มีวัสดุอัดแทรกหรือมีน้อย (unfilled adhesive resin) การถอดแบรกกัดเหมือนกับในกรณีแรก แต่การขจัดเรซินให้เริ่มด้วยหัวขัดขางรูปร่างล้อสี่เหลี่ยม หลังจากนั้นดำเนินการเหมือนกรณีแรก

Fitzpatrick และ Way (38) ได้ศึกษาการสูญเสียของผิวเคลือบฟันจากการกัดด้วยกรด การติดแบรกกัด การถอดแบรกกัด การขจัดเรซิน และสรุปไว้ดังนี้

1. ผิวเคลือบฟันที่ถูกกัดด้วยกรดแล้วจะกลับสู่สภาพเดิมโดยการ reconstitution ของการ Remineralization และจากแอคควายส์เพลลิคิล (acquired pellicle)
2. อัตราการสึกกร่อนของผิวเคลือบฟันตามธรรมชาติ มีค่าเท่ากับ 1.6 ไมครอน ต่อ 85 วัน และผิวเคลือบฟันที่ถูกกรัดกัด จะมีอัตราการสึกกร่อนเพิ่มขึ้นอีก 3.0 ไมครอน ในเวลาเท่ากัน หรือเท่ากับ 4.6 ไมครอน ใน 85 วัน
3. การกัดผิวเคลือบฟันด้วยกรด ทำให้สูญเสียผิวเคลือบฟัน ประมาณ 9.9 ไมครอน
4. ขบวนการกัดผิวเคลือบฟันด้วยกรด การติดและถอดแบรกกัด จนถึงการขจัดเรซิน จะทำให้สูญเสียผิวเคลือบฟัน ประมาณ 55.6 ไมครอน ซึ่ง Zachrisson และ Arthun (3) กล่าวว่าเป็นการสูญเสียปริมาณสูง จะควรลดการสูญเสียลงได้ถ้าใช้เครื่องมือและเทคนิคที่ถูกต้อง
5. ภายหลังจากการขจัดเรซินแล้ว สามารถปรับสภาพผิวเคลือบฟันให้มีลักษณะเหมือนผิวเคลือบฟันปกติได้ โดยการใช้หัวกรัดที่เหมาะสม
6. ผิวเคลือบฟันที่ขจัดเรซินแล้วนาน 2 เดือน จะมีลักษณะเหมือนผิวเคลือบฟันที่เพิ่งถูกขจัดเรซิน และไม่ต่างจากผิวเคลือบฟันปกติ


Zachrisson (6) เน้นว่าการตีบอนด์ด้วยหัวกรัดชนิดที่ทำจากสารขัด (abrasive

particle) เช่น หัวกรอเพชร หัวขัดชนิดแผ่น จะก่อให้เกิดรอยขีดข่วนจำนวนมากบนผิวเคลือบฟัน ซึ่งจะกลายเป็นที่ยึดเกาะของแผ่นคราบฟันและรงควัตถุอื่น ๆ ผลตามมาก็คือการละลายของแคลเซียมจากผิวเคลือบฟัน (decalcification) เขาแนะนำให้ใช้หัวกรอประเภท finishing carbide bur กรอด้วยความเร็วต่ำ เขาพบว่าหลังจากการขัดเรซินด้วยหัวกรอ plain cut tungsten carbide bur และขัดด้วยผงขัดฟัน (pumice) แล้ว นาน 12 เดือน ไม่พบความเสียหาย หรือการเปลี่ยนแปลงของผิวเคลือบฟัน


Burapawong (39) ได้ทดลองถอดแบร็กเกต และขัดเรซิน โดยเทคนิคต่าง ๆ กัน และศึกษาผลกระทบที่เกิดกับผิวเคลือบฟันด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้

1. เครื่องมือขูดซีเมนต์ด้วยมือ (hand scaler) จะทำให้เกิดรอยขีดข่วน (scratches) และร่องลึก (gouges) บนผิวเคลือบฟัน ซึ่งสามารถลบรอยขีดข่วนให้ลดน้อยลงได้โดยการขัดด้วยผงขัดฟัน (pumice)
2. หัวกรอหินสีเขียว (green stone) จะก่อให้เกิดรอยตัดและลายบนผิวเคลือบฟัน การขัดด้วยผงขัดฟันไม่สามารถลบรอยขีดข่วนได้หมด
3. เครื่องขูดหินน้ำลายไฟฟ้า (ultrasonic scaler) จะทำให้เกิดรอยบุ๋ม (depressions) ซึ่งสามารถทำให้เรียบขึ้นได้โดยการขัดด้วยผงขัดฟัน

ทั้ง 3 เทคนิคก่อให้เกิดร่องลึกประมาณ 10 - 20 ไมครอน ซึ่งไม่สามารถแก้ไขให้ลบหายไปได้ Burapawong (39) ใช้เรซินสองชนิดในการทดลอง และได้แสดงปริมาณของเรซินที่ตกค้าง รวมทั้งปริมาณที่เกิดรอยลึกก่อนบนผิวเคลือบฟัน หลังจากการดีบอนด์ด้วยเทคนิคทั้งสามแล้ว (รูปที่ 26 และ 27)



รูปที่ 26 กราฟแสดงปริมาณของเรซินที่ตกค้างบนผิวฟันเป็นเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ผิวเคลือบฟัน หลังจากการดีบอนด์ด้วยเทคนิค 3 เทคนิค (39)  
 G = เรซินชนิดที่แข็งตัวด้วยวิธีทางเคมี (paste to paste system)  
 N = เรซินชนิดที่แข็งตัวด้วยแสงอัลตราไวโอเล็ต หรือรังสีเหนื่อม่วง



รูปที่ 27 กราฟแสดงบริเวณที่เกิดรอยขีดข่วนบนผิวเคลือบฟันเป็นเปอร์เซ็นต์ หลังจากการดีบอนด์ด้วยเทคนิค 3 เทคนิค โดยกลุ่มควบคุมพื้นที่ของรอยขีดข่วนเท่ากับ 0.3 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ผิวเคลือบฟันทั้งหมด (39)  
 G = เรซินชนิดที่แข็งตัวด้วยวิธีทางเคมี (paste to paste system)  
 N = เรซินชนิดที่แข็งตัวด้วยแสงอัลตราไวโอเล็ต หรือรังสีเหนื่อม่วง

Brown และ Way (2) พบว่า การตีบอนด์ด้วยเครื่องมือชนิดที่เมนต์ด้วยมือ และขัดด้วยผงขัดฟัน จะสูญเสียผิวเคลือบฟัน 48.0 ไมครอน สำหรับเรซินชนิดที่มีวัสดุอัดแทรก และ 27.5 ไมครอน เมื่อใช้เรซินชนิดไม่มีวัสดุอัดแทรก การใช้ผงขัดเซอร์โคเนียมซิลิเกต (Zirconium silicate) กับหัวขัดแปรง (bristle brush) ขัดทำความสะอาดผิวเคลือบฟัน (prophylaxis) ก่อนการกัดด้วยกรด จะทำให้ผิวเคลือบฟันสึกกร่อน 10.0 ถึง 43.8 ไมครอน เมื่อเปลี่ยนหัวขัดแปรงเป็นหัวขัดยางรูปถ้วย (rubber cup) ขัดนาน 30 วินาที ผิวเคลือบฟันสึกกร่อนเพียง 3 - 4 ไมครอน


เขาได้ศึกษาผลงานของ Gwinnett และ Gorelick (1) และสรุปว่าเกิดการสูญเสียของผิวเคลือบฟันเสมอ เมื่อมีการทำความสะอาดผิวเคลือบฟัน หรือเมื่อมีการขัดเรซิน แม้หัวกรอที่ใช้จะมีความแข็ง (hardness) ต่ำกว่า 7 ตามมาตรามอส์ (Moh's scale) เช่น หัวขัดยางรูปวงล้อ และการสูญเสียผิวเคลือบฟัน แม้ปริมาณน้อยที่สุดมีความสำคัญต่อความแข็งแรงและการต่อต้านฟันผุของผิวเคลือบฟัน เนื่องจากชั้นนอกสุดของผิวเคลือบฟันเป็นบริเวณที่มีฟลูออไรด์สูง

Retief และ Denys (40) ทดลองเทคนิคการตีบอนด์ 7 เทคนิค โดยใช้ฟันตัดกลางชั้นบน (central incisors) จำนวน 36 ซี่ ดำเนินการตีบอนด์ตามตารางที่ 4 ภายใต้อุปกรณ์จุลทรรศน์สามมิติ (Stereomicroscope) เพื่อให้สามารถทำงานได้ละเอียดขึ้น จากนั้นนำฟันที่ตีบอนด์แล้วไปตรวจสอบสภาพผิวเคลือบฟันด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (ตารางที่ 4)

ศูนย์วิทยุทันตวิทยา  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



เทคนิคที่ 1 ใช้คีมถอดแบร็กเกตเบอร์ 349 เพียงอย่างเดียว ชุดเรซินที่ติดบนผิวเคลือบฟัน ทำให้เกิดรอบขุดลึกลงไปบนผิวเคลือบฟัน การขัดด้วยผงขัดฟัน ทำให้ผิวเคลือบฟันเรียบขึ้นได้ แต่ไม่เป็นที่ยอมรับทางคลินิก (รูปที่ 28 A และ B)




รูปที่ 28 แสดงลักษณะผิวเคลือบฟันที่กำลังขยาย 700 เท่า

A สภาพผิวเคลือบฟันหลังการขัดเรซินด้วยคีมถอดแบร็กเกตเบอร์ 349

B นำไปขัดอีกครั้งด้วยผงขัดฟัน และหัวขัดยางรูปถ้วย ลักษณะผิวเคลือบฟันยังคงขรุขระมาก (40)


เทคนิคที่ 2 เครื่องมือขูดซีเมนต์ (hand scaler) ทำให้เกิดร่องลึกและสันนูนในเคลือบฟัน การขัดด้วยผงขัดฟัน ไม่ช่วยให้ผิวเคลือบฟันเรียบขึ้น และไม่เป็นที่ยอมรับทางคลินิก (รูปที่ 29 A และ B)






รูปที่ 29 A แสดงสภาพผิวเคลือบฟันหลังการขัดเรซินด้วยเครื่องมือขัดซีเมนต์  
(ขยาย 700 เท่า)  
B นำไปขัดด้วยผงขัดฟันและหัวขัดยางรูปถ้วย ลักษณะผิวเคลือบฟัน  
ยังคงขรุขระมาก (40)

เทคนิคที่ 3 หัวกรอเพชรชนิด finishing diamond bur กรอแห้งด้วยความเร็วสูง  
จากเพชรจากหัวกรอจะก่อให้เกิดรอยขีดเล็ก ๆ ทั่วผิวเคลือบฟัน  
ลักษณะเช่นนี้ยังคงปรากฏอยู่ แม้ขัดด้วยผงขัดฟันแล้ว (รูปที่ 30 A และ B)



รูปที่ 30 A ลักษณะผิวเคลือบฟันเมื่อขัดเรซินด้วยหัวกรอเพชร  
B นำไปขัดอีกครั้งด้วยผงขัดฟันและหัวขัดยางรูปถ้วย ยังคงพบรอยขีด  
ขีดจำนวนมาก ปรากฏบนผิวเคลือบฟัน (40)


เทคนิคที่ 4 หัวกรอทั้งสแตนคาร์ไบด์ชนิด 12 - bladed carbide finishing bur กรอด้วยความเร็วสูง ทำให้เกิดร่องเล็ก ๆ ที่ขนานกันบนผิวเคลือบฟัน การขัดด้วยผงขัดฟัน ไม่สามารถลบร่องรอยเหล่านี้ได้ (รูปที่ 31 A และ B)



รูปที่ 31 A ลักษณะผิวเคลือบฟันเมื่อขจัดเรซินด้วยหัวกรอคาร์ไบด์  
B นำไปขัดอีกครั้งด้วยผงขัดฟันและหัวขัดขางรูปถ้วย ยังคงพบร่องเล็ก ๆ ปรากฏอยู่บนผิวเคลือบฟัน (40)

เทคนิคที่ 5 หัวกรอสแตนเลสชนิด finishing stainless steel bur ไม่สามารถขจัดเรซินได้ เนื่องจากหัวกรอที่อเลื้อยหายหมด (รูปที่ 32 A และ B)


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูปที่ 32 A แสดงลักษณะผิวเคลือบฟันเมื่อขัดเรซินด้วยหัวกรอสแตนเลส ไม่สามารถขัดเรซินออกได้  
B นำไปขัดอีกครั้ง ด้วยผงขัดฟันและหัวขัดขางรูปถ้วย ยิ่งคงพบเรซินตกค้างเป็นปริมาณมากบนผิวฟัน (40)

เทคนิคที่ 6 หัวขัดแผ่น ชนิด medium grit , fine grit และ super fine grit Sof-Lex aluminium oxide finishing และ polishing disks กรอด้วยความเร็วต่ำ ประมาณ 10,000 รอบต่อนาที ให้ผิวเคลือบฟันที่เรียบมากขึ้น การขัดขั้นสุดท้ายด้วยผงขัดฟันทำให้ผิวเคลือบฟันเรียบจนเป็นที่ยอมรับทางคลินิก (รูปที่ 33 A และ B)


ศูนย์ทันตกรรม  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูปที่ 33 A แสดงลักษณะผิวเคลือบฟัน หลังการขัดเรซินด้วยหัวขัด Sof-Lex  
ชนิดหยาบปานกลาง  
B นำไปขัดอีกครั้งด้วยหัวขัด Sof-Lex ชนิดละเอียดและขัดขั้นสุดท้าย  
ด้วยผงขัดฟันและหัวขัดขางรูปถ้วย พบว่าผิวเคลือบฟันมีลักษณะเรียบมาก  
(40)

เทคนิคที่ 7 หัวขัดเซรามิกรูปวงล้อ (Ceremiste wheel) ชนิด standard (รูปที่  
34 A) standard , ultrafine I และ ultrafine II ทำให้  
ผิวเคลือบฟันเรียบมาก การขัดขั้นสุดท้ายด้วยผงขัดฟันให้ผิวเคลือบฟันเรียบ  
ที่สุด (รูปที่ 34 B)

ศูนย์ทันตกรรม  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูปที่ 34 A แสดงลักษณะผิวเคลือบฟันเมื่อขัดเรซินด้วยหัวขัดเซรามิกรูปวงล้อ  
ชนิดมาตรฐาน

B นำไปขัดอีกครั้งด้วยหัวขัดเซรามิกชนิดละเอียดมาก (ultrafine  
I และ ultrafine II) และขัดขั้นสุดท้ายด้วยผงขัดฟันและ  
หัวขัดของรูปด้วย พบว่าผิวเคลือบฟันมีลักษณะเรียบที่สุด (40)

การขัดเรซินทั้ง 7 วิธี ใช้การรอกแห้ง ใช้ลมเป่าขณะรอก เพื่อให้สามารถมองเห็น  
บริเวณอินเตอร์เฟซที่ 1 (บริเวณรอยต่อของเรซินกับผิวเคลือบฟัน) ได้ชัดเจน สามารถหยุดหัว  
กรอเมื่อถึงชั้นผิวเคลือบฟัน ขณะกรอให้แรงกดน้อยที่สุด เขาสรุปขบวนการดีบอนด์ที่ควรใช้ปฏิบัติใน  
คลินิก เป็นขั้นตอนดังนี้

1. การบอนด์ดีงแบรกเกต ควรใช้เรซินชนิดที่มีวัสดุแอตแทรกปริมาณน้อย
2. การถอดแบรกเกตควรใช้เครื่องมือถอดแบรกเกตโดยเฉพาะ คือคีม direct  
bonding bracket remover

3. การขจัดเรซินก้อนใหญ่ (bulk) ควรใช้หัวกรอทั้งสแตนคาร์ไบด์ ชนิด 12 - bladed carbide bur กรอแห้งด้วยความเร็วสูง ใช้ลมเป่าขณะกรอ
4. การขจัดเรซินที่เหลือด้วยหัวขัดชนิดแผ่น หรือหัวขัดเซรามิกรูปร่างล้อกรอแห้ง ใช้ลมเป่าขณะกรอ
5. ขัดผิวเคลือบฟันด้วยผงขัดฟัน และหัวขัดยางรูปถ้วยเป็นขั้นสุดท้าย

Zachrisson และ Arthun (3) ทดลองทำการตีบอนด์ด้วยหัวกรอชนิดต่าง ๆ ใน ฟันกรามน้อยของเด็กที่ถอนออกเพื่อขัดฟัน จำนวน 55 ซี่ ฟันทุกซี่พบเพอริคิมมาต้าชัดเจน โดยคัดเลือกฟันตัวอย่างด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ (stereomicroscope) หลังจาก การทดลองตีบอนด์ด้วยเทคนิคต่าง ๆ แล้ว นำมาประเมินสภาพผิวเคลือบฟัน ตามดัชนีคะแนน ผิวเคลือบฟันของ Zachrisson (3) (Enamel surface index score) รายละเอียดใน คำจำกัดความ ซึ่งมีค่าคะแนน (score) ดังนี้

คะแนน 0 = ผิวฟันลักษณะสมบูรณ์ (perfect surface) ไม่มีรอยขีดข่วน พบ เพอริคิมมาต้าที่ชัดเจนตลอดพื้นผิวฟัน

คะแนน 1 = ผิวฟันลักษณะน่าพอใจ (satisfactory surface) มีรอยขีดข่วน เล็กละเอียดบนผิวฟัน พบเพอริคิมมาต้าอยู่บนผิวฟันบางส่วน


คะแนน 2 = ผิวฟันลักษณะยอมรับได้ (acceptable surface) มีรอยขีดข่วนที่ เห็นได้ชัดเจนจำนวนมาก พบรอยขีดข่วนลึกเพียงบางส่วน และไม่พบ เพอริคิมมาต้า

คะแนน 3 = ผิวฟันลักษณะไม่สมบูรณ์ (imperfect surface) ไม่พบเพอริคิมมาต้า มีรอยขีดข่วนที่ลึกและหยาบปรากฏอยู่จำนวนมาก


คะแนน 4 = ผิวพื้นที่ยอมรับไม่ได้ (unacceptable surface) พบรอยขูดขีดที่หยาบและลึกตลอดพื้นผิวพื้น ผิวเคลือบฟันถูกทำลายจนเสียลักษณะเดิมไป

ในการทดลองเลือกใช้เทคนิคการดีบอนด์ 4 วิธีคือ

- เทคนิคที่ 1 ใช้หัวกรอเพชรชนิดละเอียด (fine diamond fissure bur : Horico # 25 XLP) ตามด้วยหัวขัดทรายชนิดแผ่น (sand paper disks : SS. White # 647 , 836 , RUWA polishing disk) ขัดขั้นสุดท้ายด้วยผงขัดฟันและหัวขัดยางรูปถ้วย (รูปที่ 35 A และ B)
- เทคนิคที่ 2 ใช้หัวขัดทรายชนิดแผ่น (SS. White sand paper disk # 647 , 836) ตามด้วยผงขัดฟันและหัวขัดยางรูปถ้วย (รูปที่ 36 , 37 A และ B)
- เทคนิคที่ 3 ใช้หัวขัดยางรูปล้อสีเขียว (green rubber wheel : Depeco medium # 16 ME) ขัดขั้นสุดท้ายด้วยผงขัดฟันและหัวขัดยางรูปถ้วย (รูปที่ 38 A และ B)
- เทคนิคที่ 4 ใช้หัวกรอคาร์ไบด์ (plain cut or spiral - fluted tungsten carbide fissure bur : Beavers # 1171) ขัดขั้นสุดท้ายด้วยผงขัดฟันและหัวขัดยางรูปถ้วย (รูปที่ 39 A และ B , 40)




รูปที่ 35 A แสดงถึงลักษณะผิวเคลือบพื้นเมือขจัดเรซินด้วยหัวกรอเพชร พบรอยขูดขีดที่ลึกมากเต็มผิวเคลือบพื้น  
 B การขีดด้วยผงขัดฟันและหัวขัดขวางรูปถ้วย ไม่สามารถลบรอยขูดขีดได้ ผิวพื้นอยู่ในลักษณะที่เสียหายมาก (3)




รูปที่ 36 แสดงลักษณะผิวเคลือบพื้นเมือขจัดเรซินด้วยหัวขัดทรายชนิดแผ่น ชนิดหยาบ และละเอียด และขัดขั้นสุดท้ายด้วยผงขัดฟันและหัวขัดขวางรูปถ้วย (13)







รูปที่ 37 A แสดงลักษณะผิวเคลือบฟัน เมื่อขัดเรินด้วยหัวขัดทรายชนิดแผ่น พบรอย  
 ขูดขีดทั่วทั้งผิวเคลือบฟัน  
 B เมื่อขัดด้วยผงขัดฟันและหัวขัดยางรูปถ้วย ยังคงพบรอยขูดขีดได้ทั่วไป (3)



รูปที่ 38 A แสดงลักษณะผิวเคลือบฟัน เมื่อขัดเรินด้วยหัวขัดยางสี่เหลี่ยม รูปร่างล้อ  
 พบรอยขีดข่วนลึกปานกลางได้ทั่วไป  
 B เมื่อขัดอีกครั้งด้วยผงขัดฟันและหัวขัดยางรูปถ้วย สามารถลบรอยขีด  
 ข่วนลงได้เล็กน้อย (3)



รูปที่ 39 A แสดงลักษณะผิวเคลือบฟัน เมื่อขจัดเรซินด้วยหัวกรอทั้งสแตนคาร์ไบด์ พบ รอยขีดข่วนที่เล็กละเอียดมาก  
B แสดงเพอริคิมมาต้าที่หลงเหลืออยู่บนผิวเคลือบฟันภายหลังการดีบอนด์ด้วย หัวกรอทั้งสแตนคาร์ไบด์ และขัดด้วยผงขัดฟันและหัวขัดยางรูปถ้วยเป็นขั้น สุกท้าย (3)



รูปที่ 40 แสดงลักษณะผิวเคลือบฟันเมื่อมองด้วยตาเปล่า ภายหลังการดีบอนด์ด้วย หัวขัดทั้งสแตนคาร์ไบด์และขัดขั้นสุดท้ายด้วยผงขัดฟันและหัวขัดยางรูปถ้วย ยังสามารถพบเพอริคิมมาต้าได้ (3)

ผลจากการทดลองพบว่า ทุกเทคนิคมีประสิทธิภาพในการขจัดเรซิน แต่เกิดการสึกกร่อนของผิวเคลือบฟันด้วยเสมอ สรุปผลการทดลองได้ดังนี้

1. ทุกเทคนิค ไม่พบผิวฟันลักษณะสมบูรณ์ (perfect surface) หรือคะแนน 0 เลย
2. เทคนิคที่ 4 ให้ผิวที่เรียบ มีค่าคะแนน 1 (รูปที่ 39 A และ B)
3. เมื่อขัดด้วยหัวขัดขางรูปถ้วยและผงขัดฟันเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถขัดเรซินออกได้
4. เทคนิคที่ 1 ทำให้ผิวเคลือบฟันถูกทำลายมากมีค่าคะแนนเป็น 4 ลักษณะที่ปรากฏบนผิวเคลือบฟันมีลักษณะเป็น snow-like appearance (รูปที่ 35 A และ B)
5. เทคนิคที่ 2 ให้ผิวฟันที่ถูกทำลายเป็นบางส่วน มีค่าคะแนนเป็น 2 และ 3 (รูปที่ 36 และ 37 ตามลำดับ)
6. เทคนิคที่ 3 ให้ผิวฟันเรียบ มีค่าคะแนนเป็น 2 (รูปที่ 38 A และ B)
7. เทคนิคที่ 4 ทั้งหัวกรอชนิด plain-cut และ spiral-fluted ให้ผิวฟันที่เรียบมากมีค่าคะแนนเป็น 1 (รูปที่ 40 A และ B) และพบเพชรคัมมาต้า บางส่วนที่เหลืออยู่ ผิวเคลือบฟันถูกทำลายเพียงเล็กน้อย การขัดด้วยผงขัดฟัน หรือหัวกรอชนิดแผ่น (Sof-Lex polishing disk) จะช่วยทำให้ผิวฟันชั้นมัน และยังคงพบรอยขีดข่วนขนาดเล็กละเอียดได้ (รูปที่ 39 และ 40)

Zachrisson และ Arthun (3) คิดว่าค่าคะแนน 2 ถือว่าเป็นลักษณะผิวฟันปกติของฟันในผู้ใหญ่ที่ไม่ได้รับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน (รูปที่ 37 B) และแนะนำให้หลีกเลี่ยงการใช้หัวกรอเพชรในการขจัดเรซิน เนื่องจากทำให้เกิดการสูญเสียของผิวเคลือบฟันเป็นจำนวน

มาก ซึ่งตรงกับ การทดลองของ Hannah และ Smith (36) เขาแนะนำให้ใช้เทคนิคที่ 4 ในการขจัดเรซินที่ติดบนผิวเคลือบฟัน ซึ่งจะทำให้ลักษณะผิวเคลือบฟันที่เรียบที่สุด แม้ประสิทธิภาพในการขจัดเรซินค่อนข้างต่ำแต่ควรใช้เนื่องจากเหตุผล 4 ประการคือ

1. รอยขีดข่วนที่เกิดขึ้นเล็กน้อยมาก
2. เกิดการสูญเสียผิวเคลือบฟัน 5 - 10 ไมครอน
3. ลักษณะของหัวกรอ เข้าทำความสะอาดในบริเวณร่องฟัน หรือบริเวณที่เข้าทำความสะอาดยากได้ดี
4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขจัดเรซิน ควรเปลี่ยนใช้หัวกรอใหม่ในคนไข้แต่ละคน

Pus และ Way (4) ใช้ Profile projector (NIKON model 6C profile projector) ศึกษาการสูญเสียของผิวเคลือบฟันจากการทำโคเรบอนด์และการดีบอนด์ โดยเครื่องมือ microstage micrometer ที่มีความเที่ยงตรง  $\pm 1$  ไมครอน จากการทดลองพบว่า

1. การขัดผิวฟันด้วยหัวขัดแปรง bristle brush ทำให้สูญเสียผิวเคลือบฟัน  $10.7 \pm 5.2$  ไมครอน และ  $5.01 \pm 2.8$  ไมครอน เมื่อขัดด้วยหัวขัดยางรูปถ้วย (rubber cup) ความแตกต่างของการสูญเสียที่เกิดขึ้นมีนัยสำคัญทางสถิติ
2. การขจัดเรซินที่ไม่มีวัสดุอุดแทรกด้วยเครื่องมือชุดซีเมนต์ด้วยมือ (hand cement scaler) จะสูญเสียผิวเคลือบฟัน  $7.7 \pm 3.5$  ไมครอน
3. การขจัดเรซินที่มีวัสดุอุดแทรกด้วยหัวกรอต่างชนิดให้ผลต่างกันคือ
  - 3.1 หัวกรอคาร์ไบด์ ชนิด multifluted finishing bur (Beavers # 7902) กรอด้วยความเร็วสูงไม่ใช้น้ำ สูญเสียผิวเคลือบฟัน

19.2  $\pm$  7.7 ไมครอน

3.2 หัวกรอขางรูปร่างล้อสีเขียว (green rubber wheel) ซึ่งแนะนำโดย Guinnett และ Gorelick (29) กรอด้วยความเร็วต่ำสูญเสียผิวเคลือบฟัน 18.4  $\pm$  9.2 ไมครอน

3.3 หัวกรอคาร์ไบด์ Beavers plain-cut tungsten carbide fissure bur # 1171 ซึ่งแนะนำโดย Zachrisson และ Arthun (3) กรอด้วยความเร็วต่ำสูญเสียผิวเคลือบฟัน 11.3  $\pm$  6.9 ไมครอน

4. การขัดเรซินด้วยหัวกรอแบบต่าง ๆ สูญเสียผิวเคลือบฟันโดยเฉลี่ย 17.2  $\pm$  10.6 ไมครอน

5. การขัดผิวฟันด้วยผงขัดฟันและหัวขัดขางรูปถ้วยในขั้นสุดท้าย สูญเสียผิวเคลือบฟันอีก 6.3  $\pm$  3.8 ไมครอน

6. ผลรวมของการสูญเสียผิวเคลือบฟัน เมื่อใช้เรซินชนิดไม่มีวัสดุอัดแทรกจะสูญเสียผิวเคลือบฟัน 26.1 ถึง 31.8 ไมครอน และกรณีที่ใช้แอคทีฟเรซินที่มีวัสดุอัดแทรกจะสูญเสียผิวเคลือบฟันมากกว่า ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 29.5 ถึง 41.2 ไมครอน ขึ้นกับชนิดของหัวกรอที่ใช้

7. จากจำนวนฟันตัวอย่าง 100 ซี่ พบว่ามีฟัน 27 ซี่ ที่ยังสามารถตรวจพบลักษณะคล้ายเพอริคิมมาตาได้ แม้จะสูญเสียผิวเคลือบฟันไปถึง 27 ไมครอน

8. แนะนำให้ใช้หัวกรอคาร์ไบด์ # 1171 ซึ่งแนะนำโดย Zachrisson และ Arthun (3) ในกรณีที่เรซินที่ใช้เป็นชนิดที่มีวัสดุอัดแทรกสูง

Thompson และ Way (41) พบว่า

1. การขัดผิวฟันด้วยหัวขัดแปรง bristle brush ทำให้ผิวเคลือบฟันสึกกร่อนมากกว่าการใช้หัวขัดขางรูปถ้วยเมื่อใช้ผงขัดฟันชนิดเดียวกัน ในเวลาความเร็วรอบและแรงกดเท่ากัน (หัวขัดแปรง = 14 ไมครอน , หัวขัดขางรูปถ้วย = 6.9 ไมครอน) ความแตกต่างของการสึกกร่อนมีนัยสำคัญทางสถิติ

2. การทำไคเรคอมอนด์และดีบอนด์เมื่อใช้เรซินที่มีวัสดุอุดแทรก จะทำให้สูญเสียผิวเคลือบฟันมากกว่าเรซินชนิดที่ไม่มีวัสดุอุดแทรก

3. การทำไคเรคอมอนด์และดีบอนด์ซ้ำหลายครั้งบนฟันซี่เดียวกัน จะก่อให้เกิดการสูญเสียของผิวเคลือบฟันมากกว่าการทำเพียงครั้งเดียว การสูญเสียนี้มีนัยสำคัญทางสถิติ

Diedrich (35) พบว่าการถอดแบรคเกต ทำให้เกิดรอยแตกร้าวในเนื้อเรซินและในเนื้อเคลือบฟัน ตำแหน่งของรอยแตกจะขึ้นอยู่กับการกัดแรงยึดที่เกิดจากเรซินแท็ค (resin tag) ในเนื้อเคลือบฟัน ถ้ากำลังแรงยึดมีน้อย รอยแตกจะเกิดในเนื้อเรซินและบางส่วนเกิดในเนื้อเคลือบฟัน ซึ่งบางครั้งอาจลึกลงไปเนื้อเคลือบฟันถึง 100 ไมครอน

Bouleau , Marshall และ Cooley (42) ศึกษาสภาพผิวเคลือบฟันภายหลังการดีบอนด์ ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด จากแบบจำลองของผิวฟันที่พิมพ์จากฟันตัวอย่างจำนวน 45 ซี่ เทคนิคการดีบอนด์ที่ใช้มี 3 วิธีคือ

1. เครื่องมือขูดซีเมนต์ด้วยมือ (hand cement scaler)
2. หัวกรอคาร์ไบด์ชนิด 12 - fluted tungsten carbide bur กรอแห้ง ด้วยความเร็วต่ำ

3. หัวกรอคาร์ไบด์ชนิด ultrafine tungsten carbide bur กรอเปลือกด้วยความเร็วสูง

อันดับความเรียบของผิวเคลือบฟันที่ตรวจพบ ได้แก่ กลุ่มควบคุมเรียบที่สุด รองลงไปคือ ultrafine tungsten carbide bur , 12 - fluted tungsten carbide bur และ scaler ตามลำดับ การขัดผิวเคลือบฟันขั้นสุดท้ายด้วยผงขัดฟันและหัวขัดขางรูปถ้วย ช่วยทำให้เคลือบฟันเรียบขึ้น แต่ไม่สามารถลบรอยขีดข่วนลึกได้ อย่างไรก็ตามการขัดขั้นสุดท้ายด้วยผงขัดฟันช่วยขจัดเรซินขนาดเล็ก ๆ ที่หลงเหลืออยู่ได้ดี ทำให้ผิวเคลือบฟันสะอาดขึ้น

เขาแนะนำให้เริ่มขจัดเรซินที่มองเห็น ด้วยหัวกรอคาร์ไบด์ชนิด 12 - fluted carbide bur กรอแห้งด้วยความเร็วต่ำ จากนั้นขัดด้วยหัวกรอคาร์ไบด์ ultrafine carbide bur เพื่อขจัดรอยขีดข่วนเล็กละเอียดที่เกิดขึ้นจากหัวกรอคาร์ไบด์ชนิดแรก และขัดขั้นสุดท้ายด้วยผงขัดฟันและหัวขัดขางรูปถ้วย ซึ่งถือเป็นสิ่งจำเป็นและสอดคล้องกับนักศึกษาอื่น ๆ (1) (39) (40)

ปริมาณการสูญเสียของผิวเคลือบฟันจากการดีบอนด์

ปริมาณการสูญเสียของผิวเคลือบฟันภายหลังการดีบอนด์ ขึ้นกับองค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่ (3) (4) (35) (41)

1. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมผิวฟัน (prophylaxis instruments)
2. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการดีบอนด์
3. ชนิดของเรซินที่ใช้ในการดีบอนด์ ได้แก่ เรซินชนิดที่มีและไม่มีวัสดุอัดแทรก หรือ เรซินชนิดที่มีวัสดุอัดแทรกสูง

### การสึกกร่อนของเรซินที่ตกค้างบนผิวฟันภายหลังการดีบอนด์

Brobakken และ Zachrisson (20) ได้ทดลองทั้งเรซินที่ตกค้างบนผิวฟันภายหลังทำการดีบอนด์ และทำการตรวจหาเรซินที่ผิวฟันภายหลังเวลาผ่านไป 1 ปี พบว่าเรซินชนิดที่มีวัสดุอัดแทรกขนาดใหญ่ (macrofiller) และชนิดที่มีวัสดุอัดแทรกขนาดเล็กละเอียด (submicrometer-sized filler) ไม่มีการสึกกร่อนอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณเรซินเริ่มแรก

Field (43) พบว่ามีเรซินบางส่วนตกค้างบนผิวเคลือบฟัน ซึ่งเกิดจากเรซินมีสีคล้ายกับสีฟัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อฟันเปื้อกน้ำ และในบางครั้งเรซินอาจตกค้างบนผิวฟันโดยตั้งใจ เนื่องจากทันตแพทย์คิดว่าเรซินนั้นจะสึกกร่อนได้จากการเสียดสีกับอาหารตามธรรมชาติ จากการบดเคี้ยวและการแปรงฟัน

### การซ่อมแซมผิวเคลือบฟันตามธรรมชาติ (Remineraliazation)

จากการศึกษาการเกิดจุดขาวบนเคลือบฟัน (white spot formation) ในคนที่ได้รับการจัดฟันด้วยเครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่น พบว่าอัตราการเกิดและความรุนแรงของจุดขาวที่พบมีนัยสำคัญ (44) (45) (46)

Gorelick , Gieger และ Gwinnett (44) พบว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนคนไข้ทั้งหมด สามารถตรวจพบจุดขาวบนผิวเคลือบฟัน และพบมากที่สุดที่ฟันหน้าบน (maxillary incisors) โดยเฉพาะฟันตัดซี่ข้าง (maxillary lateral incisor)

การป้องกันและการรักษาจุดขาวบนผิวเคลือบฟัน สามารถทำได้โดยการใช้สารละลายของฟลูออไรด์ ในรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ เช่น

Zachrisson (47) แนะนำให้บ้วนปากด้วยน้ำยาบ้วนปากผสมโซเดียมฟลูออไรด์



ชนิดเจือจาง 0.05 เปอร์เซ็นต์ และใช้ยาสีฟันที่ผสมฟลูออไรด์ตลอดระยะเวลาการรักษาด้วย เครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่น รวมถึงระยะ retention period ด้วย

Buonore และ Vezin (48) แนะนำให้ใช้วานิชฟลูออไรด์ (fluoride varnish) ทาบนฟันที่ไวต่อการเกิดฟันผุ (susceptible to caries) ทุกครั้งที่มาพบ ทันตแพทย์จัดฟัน

Fehr และคณะ (49) แนะนำให้คนที่ตรวจพบจุดขาวบนผิวเคลือบฟัน บ้วนปากด้วย น้ำยาบ้วนปากผสมโซเดียมฟลูออไรด์เข้มข้น 0.2 เปอร์เซ็นต์ นาน 2 - 4 เดือน และรักษา สุขภาพช่องปากให้ดีขึ้น เขาพบว่าจุดขาวที่ปรากฏจางลง

Hollender และ Koch (50) พบว่าการใช้ยาสีฟันที่ผสมโซเดียมฟลูออไรด์ 0.22 เปอร์เซ็นต์ ทำให้จุดขาวบนผิวเคลือบฟันจางลง บางแห่งหายสนิทเหมือนผิวเคลือบฟันปกติ

ปัญหาที่สำคัญในการใช้ฟลูออไรด์เพื่อป้องกันและรักษาจุดขาวบนผิวเคลือบฟัน คือ

1. ความเข้มข้นของฟลูออไรด์ที่เหมาะสม
2. วิธีการใช้และความถี่ในการใช้ฟลูออไรด์
3. การเตรียมผิวฟันก่อนใช้ฟลูออไรด์
4. สภาพของผิวเคลือบฟัน เช่น ผิวฟันมีรอยแตก หรือขรุขระ

Rolla (51) พบว่าฟลูออไรด์สามารถรบกวนการเกาะติดของแผ่นคราบฟันได้และ ยังทำหน้าที่เป็นแหล่งสะสม (reservoirs) ของแคลเซียมจากน้ำลายซึ่งกระตุ้นให้เกิดการ remineralization

ในปัจจุบัน นิยมให้ผู้ป่วยที่จัดฟันด้วยเครื่องมือชนิดติดแน่นบ้วนปากด้วยน้ำยาบ้วนปาก  
ที่ผสมโซเดียมฟลูออไรด์เจือจางประมาณ 0.05 เปอร์เซ็นต์ การใช้ยาฟลูออไรด์ที่เข้มข้น  
เช่น วานิชฟลูออไรด์ จะทำให้เกิดการตกตะกอนของผลึกแคลเซียมฟอสเฟต (calcium  
phosphate) บนผิวเคลือบฟันแทนการเกิดผลึกไฮดรอกซีอะพาไทต์ (hydroxy apatite)  
ทำให้ผิวเคลือบฟันไม่แข็งแรง และไม่หายเป็นปกติ จุดขาวที่เกิดไม่จางหายไป



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย