



บทที่ 2

คุณสมบัติของคอนกรีต เหล็กเสริม และ เหล็กเสริมอัดแรงที่อุณหภูมิสูง

2.1 คุณสมบัติของคอนกรีตที่อุณหภูมิสูง

เมื่อคอนกรีตถูกความร้อน ทำให้มีอุณหภูมิสูงขึ้น คุณสมบัติต่าง ๆ จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบของคอนกรีต ปริมาณความชื้น อัตราการเพิ่มและลดอุณหภูมิ ช่วงระยะเวลาที่อยู่ในสภาวะอุณหภูมิสูง ฯลฯ คุณสมบัติสำคัญที่นำมากล่าวในที่นี้ ได้แก่ การนำความร้อน การขยายตัว กำลังและโมดูลัสยืดหยุ่น และการล้า

2.1.1 การนำความร้อน (Thermal Conductivity) ของคอนกรีต

การนำความร้อนของคอนกรีตขึ้นอยู่กับส่วนประกอบที่สำคัญคือปูน (cement paste) และมวลรวม สัมประสิทธิ์การนำความร้อนของปูน และมวลรวมมีค่าระหว่าง 0.8-1.1 และ 1.0-4.5 กิโลแคลอรี/ม.-ซม.-°ซ ตามลำดับ⁽¹⁾ การนำความร้อนของคอนกรีตจะสูงขึ้นเมื่อคอนกรีตมีมวลรวมผสมมากขึ้น คอนกรีตที่มีหินปูน เป็นมวลรวมโดยทั่วไปจะมีสัมประสิทธิ์การนำความร้อน 0.8-2.24 กิโลแคลอรี/ม.-ซม.-°ซ และคอนกรีตที่มีความหนาแน่นน้อยก็จะมี การนำความร้อนน้อยดังในตารางที่ 2.3 คอนกรีตที่มีความหนาแน่น 1600 กก./ม³ มีการนำความร้อนเพียง 30 เปอร์เซ็นต์ของคอนกรีตธรรมดา เมื่อมีอุณหภูมิสูงขึ้นความชื้นภายใน เนื้อคอนกรีตจะลดลง ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนของคอนกรีตจะลดลงตามปริมาณความชื้นที่สูงสูญเสียไป ดังรูปที่ 2.1 ซึ่งการนำความร้อนที่ 750°เซลเซียส จะมีค่าประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ของการนำความร้อนที่อุณหภูมิห้อง ในตารางที่ 2.2 จะเห็นว่า การนำความร้อนของคอนกรีตที่มีความชื้น 0 เปอร์เซ็นต์มีเพียง 65 เปอร์เซ็นต์ของการนำความร้อนของคอนกรีตที่มีความชื้น 8 เปอร์เซ็นต์

2.1.2 การขยายตัวของคอนกรีต เนื่องจากความร้อน

การขยายตัวของคอนกรีตขึ้นกับส่วนประกอบและสัดส่วนการผสม รวมทั้งความชื้นในขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ เนื่องจากคอนกรีตประกอบด้วยหินประมาณ 70-80 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นการขยายตัวของคอนกรีตจึงได้รับอิทธิพลจากการขยายตัวของหินมากที่สุด สัมประสิทธิ์การขยายตัวของหินชนิดต่าง ๆ มีค่าระหว่าง 1.1×10^{-6} ถึง 16×10^{-6} คอ.เซลเซียส (ดูตารางที่ 2.5 และ 2.6) สัมประสิทธิ์การขยายตัวของคอนกรีตซึ่งใช้หินต่าง ๆ

มีค่าระหว่าง 7.4×10^{-6} ถึง 13.1×10^{-6} ต่อ เซลเซียส ตามตารางที่ 2.7 คอนกรีตที่มีหินปูน เป็นมวลรวมจะมีการขยายตัวค่าสุดคือ 7.4×10^{-6} ต่อ เซลเซียส และจะสังเกตได้ว่าคอนกรีตที่มีผิวแห้งในอากาศมีการขยายตัวมากกว่าคอนกรีตที่อิมด้วยน้ำ ซึ่งมีสัมประสิทธิ์การขยายตัวเพียง 5.9×10^{-6} ต่อ เซลเซียส และยังพบอีกว่าคอนกรีตที่มีผิวแห้งในอากาศนี้ จะมีการขยายตัวมากกว่าคอนกรีตทั้งที่แห้งที่สุดและที่อิมด้วยน้ำ⁽¹⁾ เนื่องจากในสองกรณีหลังไม่มีการขยายตัวจากการเคลื่อนที่ของน้ำในช่องว่าง (pore) ในเนื้อคอนกรีต

จากการทดลอง Bertero และ Polivka⁽⁹⁾ พบว่าสำหรับคอนกรีตที่ถูกปิดผนึกกันน้ำหน่ออกนั้น อัตราการเพิ่มของอุณหภูมิที่ต่ำกว่าทำให้คอนกรีตมีสัมประสิทธิ์การขยายตัวสูงกว่า กล่าวคือ สัมประสิทธิ์การขยายตัวมีค่าเป็น 8.46×10^{-6} ต่อ เซลเซียส และ 9.0×10^{-6} ต่อ เซลเซียส เมื่อมีอัตราการเพิ่มอุณหภูมิเป็น 11.1° เซลเซียสต่อชั่วโมงและ 5.5° เซลเซียสต่อชั่วโมงตามลำดับ หลังจากทำการทดลองต่อไปโดยเพิ่มและลดอุณหภูมิ เป็นวัฏจักรจาก 21 ถึง 149° เซลเซียส พบว่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวมีค่าลดลงคือ ในการเพิ่มอุณหภูมิ 11.1° เซลเซียสต่อชั่วโมงรอบที่ 14 มีค่าเป็น 7.6×10^{-6} ต่อ เซลเซียส นอกจากนี้ยังพบอีกว่าหลังจากการเพิ่มและลดอุณหภูมิวัฏจักรที่ 13 เกิดการขยายตัวคงค้างถาวร (permanent residual expansion) ประมาณ 730×10^{-6} ซม./ซม. (ดูรูปที่ 2.2) แสดงว่าภายในเนื้อคอนกรีตเกิดรอยร้าวไมโครขึ้นขณะที่มีการเพิ่มและลดอุณหภูมิ ในกรณีที่น้ำสามารถระเหยออกจากคอนกรีตได้โดยอิสระดังเช่นผลการทดลองที่แสดงในรูปที่ 2.3 การหดตัวเนื่องจากการสูญเสียน้ำมีมากกว่าการขยายตัวเนื่องจากรอยร้าวไมโคร ผลลัพธ์จึงเป็นการหดตัวที่คงค้างซึ่งมีค่าประมาณ 180×10^{-6} ซม./ซม. และค่อนข้างคงที่สำหรับทุกรอบวัฏจักรของการเพิ่มและลดอุณหภูมิตั้งแต่รอบที่ 1 - 14

2.1.3 กำลังและโมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีต

สาเหตุหนึ่งที่กำลังและโมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีตลดลงก็คือ อิทธิพลร่วมระหว่างอุณหภูมิและความชื้นภายใน เนื้อคอนกรีตซึ่งทำให้เกิดรอยร้าวไมโคร ดังที่กล่าวไว้ในหัวข้อที่แล้ว ผลการทดลองที่จะกล่าวต่อไปแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของอุณหภูมิต่อกำลังและโมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีต

Abrams⁽³⁾ ได้ทำการทดลองแท่งคอนกรีตทรงกระบอกภายใต้อิทธิพลของ

ความร้อนในช่วงระยะเวลาสั้น 3 แบบคือ

1. แท่งคอนกรีตถูกทำให้ร้อน หลังจากถึงอุณหภูมิที่กำหนดแล้ว จึงกดจน
2. แท่งคอนกรีตถูกทำให้ร้อนโดยที่มีแรงอัดคกไว้บางส่วนในขณะเดียวกัน

หลังจากถึงอุณหภูมิที่กำหนดแล้วจึง เพิ่มแรงกดจนวิบัติ

3. แท่งคอนกรีตถูกทำให้ร้อนจนอุณหภูมิที่กำหนด แล้วก็ถูกปล่อยให้เย็นลงอย่างช้า ๆ และนำไปเก็บไว้ 7 วัน หลังจากนั้น จึงนำมาทดสอบวิบัติ

จากการทดลองพบว่า การให้ความร้อนแบบที่ 1 และแบบที่ 3 มีผลทำให้กำลังรับแรงอัดของคอนกรีตลดลง เมื่ออุณหภูมิยิ่งสูงขึ้น คือลดลง 15 และ 35 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับที่ 300° เซลเซียส สำหรับแบบที่ 2 นั้นกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตเกือบคงเดิมในช่วงอุณหภูมิไม่เกิน 400° เซลเซียส (ดูรูปที่ 2.5 , 2.6 และ 2.7)

Sullivan และ Poucher⁽¹⁴⁾ ได้ทำการทดลองคานคอนกรีตไม่เสริมเหล็กภายใต้แรงค้ำและความร้อนหลายแบบในช่วงอุณหภูมิ 20 ถึง 400° เซลเซียส และอัตราการเพิ่มอุณหภูมิในช่วง 45 ถึง 150° เซลเซียสต่อชั่วโมง กำลังรับแรงค้ำของคานเหล่านี้ลดลงอย่างรวดเร็ว เมื่ออุณหภูมิยิ่งสูงขึ้นโดยที่อุณหภูมิ 100, 200, 300 และ 400° เซลเซียส จะมีค่าเป็น 95, 75, 43 และ 0 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ ดังแสดงในรูปที่ 2.7

การทดลองของ Takeda, Tamane และ Furumura⁽⁴⁾ กับแท่งคอนกรีต 3 กลุ่มได้ผลดังนี้คือ

กลุ่มที่ 1 แท่งคอนกรีตทรงกระบอกถูกทำให้ร้อนขึ้นอย่างรวดเร็ว (90° เซลเซียสต่อชั่วโมง) หลังจากถึงอุณหภูมิที่กำหนดแล้วอุณหภูมินั้นจะถูกรักษาให้คงที่ 1 ชั่วโมง แล้วจึงปล่อยให้ลดลง และนำแท่งคอนกรีตไปทดสอบที่อุณหภูมิห้อง ปรากฏว่ากำลังรับแรงอัดของคอนกรีตมีแนวโน้มลดลง เมื่อมีการให้อุณหภูมิสูงขึ้น ที่อุณหภูมิ 300° เซลเซียสกำลังรับแรงอัดจะเหลือประมาณ 75 เปอร์เซ็นต์และกำลังรับแรงค้ำเหลือประมาณ 45 เปอร์เซ็นต์ (ดูรูปที่ 2.8 และ 2.9) โมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีตเหลือประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ที่ 300° เซลเซียส ดังจะเห็นได้ในรูปที่ 2.10

กลุ่มที่ 2 แท่งคอนกรีตทรงกระบอกถูกทำให้ร้อนขึ้นด้วยอัตราช้ากว่ากลุ่มแรกมาก (7.5° เซลเซียสต่อชั่วโมง) หลังจากถึงอุณหภูมิที่กำหนดก็รักษาไว้ให้คงที่ 1-2 ชั่วโมง แล้วทำการกดจนวิบัติทันที ปรากฏว่าคอนกรีตที่มีอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ 0.45 มีกำลังรับแรงอัดลด

ลงเพียงเล็กน้อย เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นในช่วงไม่เกิน 300° เซลเซียสคือประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ ส่วนคอนกรีตที่มีอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ 0.70 กำลังรับแรงอัดจะเหลือประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ เมื่ออุณหภูมิอยู่ในช่วง 100 ถึง 300° เซลเซียส (ดูรูปที่ 2.11)

กลุ่มที่ 3 แห่งคอนกรีตทรงกระบอกได้รับความร้อน 30° เซลเซียสต่อ ชั่วโมง จนถึงอุณหภูมิที่กำหนดแล้วถูกรักษาไว้ให้คงที่ 72 ชั่วโมง จากนั้นถูกปล่อยให้เย็นลง อย่างช้า ๆ จนถึงอุณหภูมิห้องแล้วทิ้งไว้ 48 ชั่วโมงจึงทำการทดสอบ ปรากฏว่าที่อุณหภูมิ 300° เซลเซียสกำลังรับแรงอัดของแท่งคอนกรีตมีเพียง 75 เปอร์เซ็นต์ของกำลังรับแรงอัดเมื่ออุณหภูมิ ปกติ ส่วนกำลังยึดเหนี่ยวสูงสุดจะลดไปมากจนเหลือเพียง 45 เปอร์เซ็นต์ของค่าปกติ (ดูรูป ที่ 2.12)

จากการทดลองของ Bertero และ Polivka⁽⁹⁾ ดังแสดงในรูปที่ 2.13, 2.14 และ 2.15 จะเห็นได้ว่าการที่คอนกรีตถูกปิดผนึกกันน้ำระเหยออกมีผลทำให้กำลังและโมดูลัส ยืดหยุ่นของคอนกรีตด้อยลงอย่างชัดเจน ถ้ายิ่งเพิ่มจำนวนวัฏจักรหรือแช่อุณหภูมิไว้เป็นระยะ เวลานานขึ้น คุณสมบัติทั้งสองนี้ก็ยิ่งลดลง ในการทดลองมีวัฏจักรของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิจาก 21-149-21° เซลเซียส ผลการทดลองคอนกรีตที่ผ่าน 3 และ 14 วัฏจักร ปรากฏว่ากำลังของคอนกรีตลดลง 25 และ 50 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ ในการทดลองคงอุณหภูมิไว้ที่ 148° เซลเซียส ปรากฏว่าคอนกรีต ที่ผ่านการทดลอง 7 วันและ 25 วัน มีกำลังลดลง 30 และ 70 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ

2.1.4 การคืบของคอนกรีตและผลของการระเหยของความชื้น

การคืบของคอนกรีตที่อุณหภูมิปกติขึ้นกับขนาดของแรงอัด คาบของคอนกรีตคอนใส่ แรงกระทำ ปริมาณความชื้นในเนื้อคอนกรีตและบรรยากาศ ส่วนผสมของคอนกรีต ฯลฯ เมื่ออุณหภูมิ สูงขึ้นการคืบของคอนกรีตก็มีขนาดมากขึ้นตามอุณหภูมิ

Nasser⁽¹⁶⁾ สรุปว่าความสัมพันธ์ระหว่างการคืบกับอัตราส่วนของหน่วยแรงอัด ต่อกำลังของคอนกรีตมีลักษณะ เป็นเส้นตรงภายในช่วงอุณหภูมิ 1-96° เซลเซียส โดยที่อัตราส่วนของ หน่วยแรงอัดต่อกำลังของคอนกรีตมีค่าไม่เกิน 70 เปอร์เซ็นต์ ในการทดลองนั้นคอนกรีตไม่มีการ หดตัวเนื่องจากการสูญเสีย น้ำ เพราะคอนกรีตถูกแช่ในน้ำตลอดเวลาของการทดลอง เมื่อเวลา 6 เดือนการคืบที่ 21° เซลเซียสเฉลี่ยได้ 7.1×10^{-6} ซม./ซม. คือ กก./ซม.² และการคืบที่อุณหภูมิ 46, 71 และ 96° เซลเซียส มีขนาดเป็น 1.48, 1.61 และ 0.76 เท่าของที่ 21° เซลเซียส ตามลำดับ ข้อสังเกตคือที่อุณหภูมิ 71° เซลเซียสมีการคืบมากกว่าที่อุณหภูมิ 96° เซลเซียส

Geymayer⁽¹⁷⁾ รวบรวมรายงาน เกี่ยวกับการคืบของคอนกรีตที่อุณหภูมิ ไม่เกิน 100° เซลเซียส ซึ่งมีทั้งการทดสอบในสภาวะปิดผนึกและไม่ปิดผนึก ในกรณีหลังผลที่ได้จึง รวมทั้งการคืบของคอนกรีตและการหดตัว เนื่องจากการสูญเสีย น้ำ ข้อสรุปสำคัญ ๆ ของ Geymayer คือ ความสัมพันธ์ระหว่างการคืบกับหน่วยแรงมีลักษณะ เป็น เส้นตรง โดยที่หน่วยแรงไม่เกิน 50 เปอร์เซ็นต์ของกำลังคอนกรีต เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นการคืบจะเพิ่มขึ้นที่ 50° เซลเซียส การคืบมีขนาด เป็น 2 ถึง 3 เท่าของที่อุณหภูมิปกติที่ 100° เซลเซียส การคืบจะมีขนาด เป็น 4 ถึง 6 เท่าของ ที่อุณหภูมิปกติ (ชิ้นส่วนไม่ปิดผนึก) ผลงานบางรายได้รายงานว่าการคืบมากที่สุดเกิดขึ้นในช่วง อุณหภูมิ 50 ถึง 80° เซลเซียส แต่ไม่พบข้อสรุปดังกล่าวในรายงานส่วนใหญ่ ส่วนที่มีผลกระทบ จากอุณหภูมิน้อยมากคืออัตราส่วนบัวของ

Wang⁽⁵⁾ ทดลองการคืบของคอนกรีตในช่วงอุณหภูมิ 93 ถึง 426° เซลเซียส จากการทดลองพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างการคืบกับอุณหภูมิ เป็น เส้นโค้ง เล็กน้อยแต่ เกือบ เป็น เส้นตรง เมื่อเวลา 6 เดือนการคืบที่ 93.3° เซลเซียสวัดได้ 15×10^{-6} ซม./ชม. ต่อ กก./ชม.² ซึ่งมีค่ามากกว่าของ Nasser⁽¹⁶⁾ ประมาณ 1 เท่า เนื่องจากการทดลองของ Wang⁽⁵⁾ ใส่คอนกรีตใน เคาบทำให้หน้าระเหยจากคอนกรีตไปได้อย่างอิสระ ความเครียดที่ได้จึงรวมทั้งการคืบและ การหดตัว เนื่องจากการสูญเสีย น้ำ

2.2 คุณสมบัติของ เหล็ก เสริมธรรมดาและ เหล็ก เสริมอัดแรงที่อุณหภูมิสูง

เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าความร้อนทำให้กำลังรับแรงดึงและ โมดูลัสยืดหยุ่นของ เหล็ก เสริม เปลี่ยนแปลง จากการทดลอง^(6, 18, 19) พบว่าคุณสมบัติทั้งสองนี้มีค่าลดลง เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น (ดังรูป ที่ 2.16 ถึง 2.19) เมื่อมีอุณหภูมิถึง 200° เซลเซียสคุณสมบัติทั้งสองนี้ลดลงประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ ทั้งกรณีทดสอบที่อุณหภูมิสูงและกรณีปล่อยให้เย็นแล้วทดสอบที่อุณหภูมิห้อง โดยที่การปล่อยให้เหล็ก เสริม เย็นตัวลงมีสองลักษณะคือให้เย็นลงอย่างช้า ๆ เป็นเวลาหลายชั่วโมงและเย็นลงอย่างรวดเร็วภายใน เวลา 10-20 วินาที

การทดลองอีกอย่างหนึ่งทำโดยให้มีแรงดึงในเหล็กเสริมบางส่วน แล้วค่อย ๆ เพิ่ม อุณหภูมิขึ้น เพื่อหาอุณหภูมิสูงสุดที่ทำให้เหล็กเสริมวิบัติ การทดลองนี้⁽⁶⁾ พบว่า เมื่อเหล็ก เสริม ธรรมดามีแรงดึงเท่ากับแรงดึงใช้งาน (หน่วยแรงที่จุดคลาก/1.8) เหล็กทุกเส้นขนาดที่อุณหภูมิไม่เกิน 600° เซลเซียส และเมื่อเหล็กเสริมอัดแรงมีแรงดึงเท่ากับ 70 เปอร์เซ็นต์ของกำลังรับแรงดึง เหล็ก เหล่านี้ขนาดที่อุณหภูมิไม่เกิน 300° เซลเซียส สิ่งที่มีอิทธิพลต่ออุณหภูมิที่ เหล็ก เสริมวิบัติคือหน่วย

แรงดึงในเหล็กเสริม ถ้าหน่วยแรงดึงในเหล็กเสริมน้อย จุดหนุมที่เหล็กเสริมวิบัติก็จะมาก Abrams และ Cruz⁽¹⁸⁾ ทดลองหาจุดหนุมที่วิบัติสำหรับเหล็กเสริมอัดแรงที่มีแรงดึง 40, 50, 70 และ 85 เปอร์เซ็นต์ของกำลังรับแรงดึงประลัยได้ค่าเท่ากับ 449, 421, 320 และ 274' เซลเซียสตามลำดับโดยที่อัตราการเพิ่มจุดหนุมอยู่ในช่วง 166 - 500' เซลเซียสต่อชั่วโมง

ในการใช้งานเหล็กเสริมอัดแรงยังต้องคำนึงถึงการเสื่อมสูญแรงดึง เนื่องจากการผอมคลายอีกด้วยโดยเฉพาะเมื่อจุดหนุมสูง จากการทดลอง⁽²⁰⁾ พบว่าเมื่อจุดหนุมยิ่งสูงการผอมคลายแรงดึงยิ่งมีมาก การเสื่อมสูญแรงดึงหลังจาก 1000 ชั่วโมงที่จุดหนุม 20, 40, 60 และ 100' เซลเซียสมีค่าเป็น 1.0, 1.9, 3.3 และ 8.0 เปอร์เซ็นต์ของแรงดึงเริ่มต้น ในการทดลองนี้ ได้ใช้เหล็กชนิดที่มีการผอมคลายค่าและดึงด้วยแรง 75 เปอร์เซ็นต์ของกำลังรับแรงดึงประลัย การทดลองอีกอันหนึ่งซึ่งกระทำโดย Bate และ Corson⁽¹⁹⁾ ได้แสดงไว้ในตารางที่ 2.8 จากตารางนี้ปรากฏว่าที่จุดหนุม 100' เซลเซียส เมื่อมีแรงดึงเริ่มต้น 60 เปอร์เซ็นต์ของกำลังรับแรงดึงประลัยเหล็กเสริมอัดแรงชนิดธรรมดาที่มีการผอมคลายแรงดึงเป็น 3 เท่าของเหล็กเสริมอัดแรงชนิดที่มีการผอมคลายค่า เนื่องจากเหล็กชนิดหลังนี้ได้ผ่านการดึงและให้จุดหนุมสูงมาครั้งหนึ่งแล้ว

ศูนย์วิทยพัทยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย