

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

1. หาค่าเฉลี่ยแรงเสียดทานสติตของลวดเหล็กกล้าไวร์สันมอสเตนในติก 4 ขนาด ซึ่งนิยมใช้ในการเคลื่อนผ่านเขี้ยวคือลวดกลมขนาดเล็บผ่าศูนย์กลาง 0.016 และ 0.018 นิ้ว ลวดเหลี่ยมขนาด 0.016×0.016 นิ้ว และ 0.016×0.022 นิ้ว ในแบบรากเก็ตแบบเหล็กกล้าไวร์สันมิ

1.1 ลวดเหล็กกล้าไวร์สันมอสเตนในติกขนาดเล็บผ่าศูนย์กลาง 0.016 นิ้ว ในแบบรากเก็ตเหล็กกล้าไวร์สันมีค่าเฉลี่ยแรงเสียดทานสติต 24.91 กรัม ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.59 ความแปรปรวน 31.199

1.2 ลวดเหล็กกล้าไวร์สันมอสเตนในติกขนาดเล็บผ่าศูนย์กลาง 0.018 นิ้ว ในแบบรากเก็ตเหล็กกล้าไวร์สันมีค่าเฉลี่ยแรงเสียดทานสติต 30.40 กรัม ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.78 ความแปรปรวน 45.911

1.3 ลวดเหล็กกล้าไวร์สันมอสเตนในติกขนาด 0.016×0.016 นิ้ว ในแบบรากเก็ตเหล็กกล้าไวร์สันมีค่าเฉลี่ยแรงเสียดทานสติต 30.79 กรัม ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.25 ความแปรปรวน 39.056

1.4 ลวดเหล็กกล้าไวร์สันมอสเตนในติกขนาด 0.016×0.022 นิ้ว ในแบบรากเก็ตเหล็กกล้าไวร์สันมีค่าเฉลี่ยแรงเสียดทานสติต 33.13 กรัม ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.58 ความแปรปรวน 31.160

2. หาค่าเฉลี่ยแรงเสียดทานสติตของลวดเหล็กกล้าไวร์สันมอสเตนในติก 4 ขนาด ซึ่งนิยมใช้ในการเคลื่อนผ่านเขี้ยว คือ ลวดกลมขนาดเล็บผ่าศูนย์กลาง 0.016 และ 0.018 นิ้ว ลวดเหลี่ยมขนาด 0.016×0.016 นิ้ว และ 0.016×0.022 นิ้ว ในแบบรากเก็ตเซรามิก

2.1 ลวดเหล็กกล้าไวร์สันมอสเตนในติกขนาดเล็บผ่าศูนย์กลาง 0.016 นิ้ว ในแบบรากเก็ตเซรามิกมีค่าเฉลี่ยแรงเสียดทานสติต 38.20 กรัม ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


5.77 ความแปรปรวน 33.349

2.2 ลวดเหล็กกล้าไร้สนิมอสเตนในติกขนาดเลี้นผ่าศูนย์กลาง 0.018 นิ้ว ในแบรอกเก็ตเซรามิกมีค่าเฉลี่ยแรงเสียดทานสติต 43.84 กรัม ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.60 ความแปรปรวน 43.527

2.3 ลวดเหล็กกล้าไร้สนิมอสเตนในติกขนาด 0.016×0.016 นิ้ว ในแบรอกเก็ตเซรามิกมีค่าเฉลี่ยแรงเสียดทานสติต 38.99 กรัม ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 7.67 ความแปรปรวน 58.795

2.4 ลวดเหล็กกล้าไร้สนิมอสเตนในติกขนาด 0.016×0.022 นิ้ว ในแบรอกเก็ตเซรามิกมีค่าเฉลี่ยแรงเสียดทานสติต 47.34 กรัม ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 7.41 ความแปรปรวน 54.922

Friction between Bracket Types



รูปที่ 19 บล็อกแกรมแสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแรงเสียดทานสติตระหว่างแบรอกเก็ตแบบเหล็กกล้าไร้สนิมและแบบเซรามิกในลวด 4 ขนาด

3. ใช้สถิติวิเคราะห์แบบที่ (t-test) ทำการทดสอบหาความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยแรงเสียดทานสติตลวดเหล็กกล้าไร้สนิมแต่ละขนาดในแบรอกเก็ตแบบเหล็กกล้าไร้สนิมและเซรามิก ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

3.1 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแรงเสียดทานสติชองลวดเหล็กกล้าไวร์สันมิ ออสเตรนในติกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.016 นิ้ว ในแบบเบรกเก็ตแบบเหล็กกล้าไวร์สันมิและแบบเซรามิก มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

3.2 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแรงเสียดทานสติชองลวดเหล็กกล้าไวร์สันมิ ออสเตรนในติกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.018 นิ้ว ในแบบเบรกเก็ตแบบเหล็กกล้าไวร์สันมิและแบบเซรามิก มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

3.3 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแรงเสียดทานสติชองลวดเหล็กกล้าไวร์สันมิ ออสเตรนในติกขนาด 0.016×0.016 นิ้ว ในแบบเบรกเก็ตแบบเหล็กกล้าไวร์สันมิและแบบเซรามิก มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

3.4 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแรงเสียดทานสติชองลวดเหล็กกล้าไวร์สันมิ ออสเตรนในติกขนาด 0.016×0.022 นิ้ว ในแบบเบรกเก็ตแบบเหล็กกล้าไวร์สันมิและแบบเซรามิก มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

4. การศึกษาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแรงเสียดทานสติชองลวดเหล็กกล้าไวร์สันมิออสเตรนในติก 4 ชนิด ซึ่งนิยมใช้ในการเคลื่อนผันเชือวคือลวดกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.016, 0.018 นิ้ว ลวดเหลี่ยมขนาด 0.016×0.016 นิ้ว และ 0.016×0.022 นิ้ว ในแบบเบรกเก็ตแบบเหล็กกล้าไวร์สันมิและแบบเซรามิก ซึ่งมีขนาดของร่อง 0.018 \times 0.025 นิ้ว โดยใช้สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง (two way ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

0.016" 0.018" 0.016x0.016" 0.016x0.022"

Stainless steel bracket

Ceramic bracket

Two way ANOVA

ลักษณะการทดลองเป็น factorial design มีผลดังนี้

4.1 ในแบบรากเก็ตชนิดเดียวกัน ลวดขนาดที่ต่างกันจะมีค่าเฉลี่ยแรงเสียดทานลดต่ำที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

4.2 ในลวดขนาดเดียวกัน ชนิดของแบบรากเก็ตที่ต่างกันจะมีค่าเฉลี่ยแรงเสียดทานลดต่ำที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

4.3 ทั้งลวดและชนิดแบบรากเก็ตจะมีผลร่วมกันต่อค่าเฉลี่ยแรงเสียดทานลดต่ำ (*2-way interactions*)

ศูนย์วิทยาทรัพยากร
วุฒิการณ์มหาวิทยาลัย