

บทที่ 2

วรรณคดีที่เกี่ยวข้อง

เมื่อใดก็ตามที่ผิวสัมผัสของวัตถุคู่ใดคู่หนึ่ง ไกลผ่านกัน แต่ละผิวต่างก็จะออกแรงเสียดทานต่อกัน ในทิศทางขนานกับผิวที่สัมผัสกัน แรงเสียดทานที่กระทำต่อวัตถุนี้จะมีทิศตรงข้ามกับทิศทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปเมื่อเทียบกับอีกวัตถุหนึ่ง แรงเสียดทานดังกล่าวจะต้านการเคลื่อนที่เสมอถึงแม้ว่าจะไม่มีการเคลื่อนที่ระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุเลยก็ตามก็อาจเกิดแรงเสียดทานระหว่างผิววัตถุซึ่งสัมผัสกันได้ ถ้ามีความพยายามที่จะทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของผิวสัมผัส (Nikolai, 1985)

ความเสียดทานมีหลายประเภท (สมศักดิ์ คำปสิวิ, 2526) (อรุณ คุณวาสี, 2529) คือ

1. ความเสียดทานแบบแห้ง

ความเสียดทานแบบแห้ง เกิดขึ้นที่ผิวสัมผัสระหว่างของแข็งซึ่งไม่ได้หล่อลื่น และผิวสัมผัสนั้น ไกลหรือพยายามไกลผ่านกัน แรงเสียดทานที่ผิวแรกกระทำต่อผิวที่สองจะมีทิศทางตรงกันข้ามกับทิศที่ไกลไปหรือพยายามไกลของผิวที่สอง บางครั้งอาจเรียกความเสียดทานแบบนี้ว่า ความเสียดทานแบบคูลอมบ์

2. ความเสียดทานของของไหล

แรงเสียดทานในของไหล (ของเหลวหรือแก๊ส) เกิดขึ้นระหว่างชั้นย่อย ๆ ในของไหลที่เคลื่อนที่ โดยเป็นผลรวมจากแรงเสียดทานระหว่างอนุภาคของของไหลกับพื้นผิวของช่องทางที่มันไหลผ่าน แรงเสียดทานนี้ส่วนใหญ่จะเนื่องมาจากความหนืดของของไหล

3. ความเสียดทานในการกลิ้ง

ความเสียดทานในการกลิ้ง เป็นความต้านทานต่อการกลิ้งของวัตถุที่มีลักษณะกลม เช่น ล้อรถยนต์ ลูกปืนในเครื่องยนต์ เป็นต้น ในปัจจุบันยังไม่พบทฤษฎีในการกลิ้ง ความเสียดทานในการกลิ้งนี้นับได้ว่าค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับความเสียดทานแบบแห้ง

4. ความเสียหายภายใน

ความเสียหายภายในจะพบในของแข็งทุกชนิดที่ได้รับแรงกลับไปกลับมา การเปลี่ยนแปลงรูปร่างจะทำให้มีแรงเสียหายภายในแล้วเกิดการสูญเสียพลังงานในรูปของความร้อน วัสดุที่ยืดหยุ่นได้ดีก็จะมี การสูญเสีย น้อย แต่ถ้าเป็นวัสดุที่มีช่วงยืดหยุ่นจำกัด ก็อาจเกิดการเปลี่ยนรูปร่างอย่างถาวร การเปลี่ยนรูปร่างอย่างถาวรนี้เองทำให้มีความเสียหายภายในเกิดขึ้น

กฎของความเสียหาย

กฎของความเสียหายที่มีอยู่ในปัจจุบัน เป็นเพียงกฎง่าย ๆ ยังขาดความ สะดวกในการใช้และให้ความถูกต้องที่ไม่สมบูรณ์นัก ในการพิจารณา กฎของความเสียหาย ในกรณีวัตถุเป็นของแข็ง ไกล่ผ่านกันนี้จะต้องถือว่าผิวหน้าแห่ง (ไม่มีการหล่อลื่น) และ ไกล่ผ่านกัน โดยไม่มีการกลิ้ง กฎของความเสียหายมีดังนี้

1. แรงเสียหายจะมีทิศทางตรงข้ามกับทิศที่วัตถุเคลื่อนที่
2. แรงเสียหายจะมากหรือน้อย ขึ้นกับชนิดของเนื้อวัตถุที่สัมผัสกัน
3. แรงเสียหาย ไม่ขึ้นกับพื้นที่ (ทั้งขนาดและรูปร่าง) ของผิวสัมผัสคู่ใด ๆ ซึ่งกฎข้อนี้คลุมตั้งแต่พื้นที่ผิวสัมผัสขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่
4. ระหว่างผิวสัมผัสคู่หนึ่ง สัมประสิทธิ์ความเสียหายมีค่าคงที่
5. ระหว่างผิวสัมผัสคู่หนึ่ง ขนาดของแรงเสียหาย ไม่ขึ้นกับสัมประสิทธิ์ความเสียหาย แต่เป็นปฏิภาคกับขนาดของแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่ผิวสัมผัส
6. ความเสียหายอันเกิดจากวัตถุที่มีน้ำหนักเท่ากัน จะมีขนาดเท่ากันไม่ว่าพื้นที่ผิวสัมผัสจะเท่ากันหรือไม่ก็ตาม
7. แรงเสียหายจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า ถ้าน้ำหนักของวัตถุเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า
8. ที่ความเร็วต่ำความเสียหาย ไม่ขึ้นกับความเร็ว ที่ความเร็วสูงความเสียหายมีค่าลดลง
9. ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียหาย ไม่ขึ้นกับแรงปฏิกิริยาตั้งฉากและไม่ขึ้นกับพื้นที่ของผิวสัมผัส

10. ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์ มีค่าน้อยกว่าค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตเสมอ

ความเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุ ในขณะที่ต่างฝ่ายต่างอยู่หนึ่ง เมื่อเทียบกับอีกฝ่ายหนึ่ง เรียกว่า "ความเสียดทานสถิต" แรงเสียดทานสถิตที่มากที่สุดจะเป็นแรงที่น้อยที่สุดที่พอดีทำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้ หลังจากเกิดการเคลื่อนที่แล้วแรงเสียดทานระหว่างวัตถุจะลดลงบ้าง ซึ่งความเสียดทานระหว่างวัตถุที่มีการเคลื่อนที่แล้ว เรียกว่า "ความเสียดทานจลน์"

อัตราส่วนของขนาดแรงเสียดทานที่มากที่สุดกับขนาดแรงปฏิกิริยาตั้งฉาก เรียกว่า สัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิต ใช้สัญลักษณ์ว่า μ_s และถ้าให้ F_s แทนขนาดแรงเสียดทานสถิต ก็จะได้ความสัมพันธ์ดังนี้

$$F_s \leq \mu_s N \text{ เมื่อ } N \text{ เป็นแรงปฏิกิริยาตั้งฉาก}$$

สำหรับอัตราส่วนระหว่างขนาดแรงเสียดทานจลน์กับแรงปฏิกิริยาตั้งฉากเรียกว่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์ ใช้สัญลักษณ์ว่า μ_k และถ้าให้ F_k แทนขนาดแรงเสียดทานจลน์ก็จะได้ความสัมพันธ์ ดังนี้คือ

$$F_k = \mu_k N$$

เมื่อวัตถุคู่ใดก็ตามสัมผัสกัน ในขณะที่ดูด้วยตาเปล่าอาจเห็นว่าแนบสนิทกันดี แต่เมื่อมองขยายไปแล้วจะพบว่า พื้นที่ที่สัมผัสกันนั้นมีเพียงเล็กน้อยเพราะพื้นผิวมีแต่ความขรุขระ ไม่มีทางทำให้พื้นผิวของวัตถุราบเรียบอย่างสมบูรณ์ได้ สัมประสิทธิ์ความเสียดทานขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายประการ เช่น ชนิดของผิวสัมผัส แผ่นฟิล์มที่อาจจับคลุมอยู่บนผิวหน้าของวัตถุ อุณหภูมิ และระดับความสกปรก ตัวอย่างเช่น ถ้าประกบผิวหน้าของโลหะคู่หนึ่งที่ทำความสะอาดมาเป็นอย่างดีโดยวางอยู่ในห้องสุญญากาศ จะพบว่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสูงชันกว่าปกติ ทั้งนี้เพราะไม่เกิดฟิล์มออกไซด์ระหว่างผิวสัมผัส แต่ถ้าประกบกันในบรรยากาศธรรมดาที่อากาศออกซิเจนในอากาศจะออกซิไดส์โลหะ เกิดเป็น โลหะออกไซด์

กันไม่ให้โมเลกุลของ โลหะทั้งสองอยู่ชิดกัน จึงทำให้สัมประสิทธิ์ความเสียดทานในบรรยากาศน้อยกว่าในสุญญากาศ

การลดความเสียดทาน

การลดความเสียดทานสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การใช้สารหล่อลื่น การใส่ลูกปืนเข้าไปในเครื่องจักร เป็นต้น แรงเสียดทานของวัตถุที่ลื่นจะน้อยกว่าเมื่อวัตถุมีการไถล ทั้งนี้เป็นเพราะในการกลิ้ง จุดสัมผัสจริง ๆ จะถูกทำให้ขาดด้วยแรงดึง ไม่ใช่แรงเฉือนเหมือนการไถลของวัตถุ

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปฏิกิริยาของเนื้อเยื่อต่อแรงในการเคลื่อนพื้น

การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันเพื่อแก้ไขการสบฟันที่ผิดปกติให้ได้ผลดีที่สุดจำเป็นต้องทราบปฏิกิริยาของเนื้อเยื่อต่อแรงในการเคลื่อนพื้นด้วยซึ่งมีสาระโดยสังเขปดังนี้ (Proffit, 1986)

1. การเคลื่อนพื้นตามสรีรวิทยา

การเคลื่อนพื้นตามสรีรวิทยาเป็นการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของฟันที่เกิดขึ้นระหว่างการงอกของฟันรวมถึงการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของฟันภายหลังจากฟันงอกเต็มที่แล้ว ในเด็กฟันซี่ที่กำลังงอกจะเคลื่อนตัวสู่ตำแหน่งปกติของมันถ้ามีช่องว่างเพียงพอ เมื่อฟันงอกเต็มที่แล้วการบดเคี้ยวจะค่อยๆ ทำให้ฟันสึกไปเรื่อยๆ ฟันจะพยายามเคลื่อนตัวอยู่เสมอเพื่อให้ฟันสบกันได้ตามปกติและรักษาระยะห่างระหว่างขากรรไกรบนล่างไว้ ตลอดจนความสัมพันธ์กับฟันข้างเคียงไว้ด้วย


2. การเคลื่อนพื้นทางทันตกรรมจัดฟัน

การเคลื่อนพื้นทางทันตกรรมจัดฟันอาศัยหลักการว่า ถ้ามีแรงมากกระทำที่ฟันเป็นเวลานานพอ ฟันจะเคลื่อนที่ไปในขณะที่กระดูกรอบๆฟันจะมีการปรับรูปร่าง โดยกระดูกบางบริเวณมีการละลายออกไปและกระดูกบริเวณอื่นมีการพอกตัวขึ้นมาใหม่ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเคลื่อนพื้นทางทันตกรรมจัดฟันมีอยู่ 4 ประการคือ ลักษณะของการเคลื่อนพื้นขนาดของแรงที่ใช้ ระยะเวลาที่ให้แรง และอายุของผู้ป่วย

2.1 ลักษณะของการเคลื่อนพื้น (Reitan, 1985)

2.1.1 การเคลื่อนฟันแบบทึบปึง

การเคลื่อนฟันแบบทึบปึง เป็นการเคลื่อนฟันที่ตัวฟันเคลื่อนไปในทิศทางหนึ่ง ในขณะที่รากฟันจะเคลื่อนไปในทิศทางตรงกันข้ามแต่มีระยะทางน้อยกว่า โดยมีจุดหมุนอยู่ที่รากฟันในแนวแกนฟัน ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงตำแหน่งในแนวตั้งได้ ขึ้นอยู่กับกายวิภาคของรากฟันและอวัยวะที่รองรับฟัน ขนาดของแรงและตำแหน่งที่แรงมากระทำ การเคลื่อนฟันแบบนี้มีชื่อเรียกอื่น ๆ อีกคือ การเคลื่อนฟันแบบทึบปึงของตัวฟัน หรือการเคลื่อนที่ของตัวฟัน



ก


ข

รูปที่ 1ก แสดงการเคลื่อนแบบทึบปึงในแนวใกล้กลาง-ไกลกลาง


รูปที่ 1ข แสดงการเคลื่อนฟันแบบทึบปึงในแนวด้านข้างแก้ม-ด้านลิ้น

2.1.2 การเคลื่อนฟันแบบบอดิลีย์

การเคลื่อนฟันแบบบอดิลีย์ เป็นการเคลื่อนฟันที่มีตัวฟันและรากฟันเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันด้วยอัตราที่เท่ากันและปราศจากการหมุน การเคลื่อนฟันแบบบอดิลีย์นี้ต้องใช้แรงในการเคลื่อนฟันมากกว่าการเคลื่อนฟันแบบทึบปึง ในทางปฏิบัติสามารถทำได้โดยจัดให้มีแรงและโมเมนต์กระทำต่อฟัน ในขนาดที่พอเหมาะเพื่อให้เกิดผลเหมือนมีแรงเดียวกระทำผ่านจุดศูนย์กลางความต้านทานของฟัน




รูป 2ก แสดงการเคลื่อนฟันแบบบอดิสัยในแนวใกล้กลาง-ไกลกลาง



รูปที่ 2ข แสดงการเคลื่อนฟันแบบบอดิสัยในแนวด้านข้างแก้ม-ด้านลิ้น

2.1.3 การเคลื่อนฟันแบบทอร์ก

การเคลื่อนฟันแบบทอร์ก เป็นการเคลื่อนรากลฟันไปในทิศ
ทางที่ต้องการโดยให้ตัวฟันอยู่ที่เดิม ซึ่งในทางทฤษฎีจะมีจุดหมุนอยู่ที่ปลายตัวฟัน แต่ในทาง
ปฏิบัติไม่สามารถทำให้รากลฟันเคลื่อนที่ไปโดยให้ตัวฟันอยู่กับที่ได้ ตัวฟันมักจะเคลื่อนที่ไป
บ้างเล็กน้อย การเคลื่อนฟันแบบทอร์กนี้มีชื่อเรียกอื่น ๆ อีก เช่น การเคลื่อนรากลฟัน หรือ
ทอร์กการากฟัน



ก


ข

รูปที่ 3ก การเคลื่อนฟันแบบทอร์กในแนวใกล้กลาง-ไกลกลาง

รูปที่ 3ข การเคลื่อนฟันแบบทอร์กในแนวด้านข้างแก้ม-ด้านลิ้น

2.1.4 การเคลื่อนที่แบบหมุน (Rotational movement)


การเคลื่อนที่แบบหมุน เป็นการเคลื่อนที่ของฟันรอบแนวแกน โดยให้แรงกระทำบนตัวฟันสองตำแหน่งในทิศตรงกันข้าม การเคลื่อนที่แบบนี้ไม่ต้องใช้แรงมากนัก แต่เป็นการเคลื่อนที่ที่ค่อนข้างยากเพราะมักเคลื่อนกลับเสมอ



รูปที่ 4 แสดงการเคลื่อนที่แบบหมุน

2.1.5 การเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์ทรูซึฟ


การเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์ทรูซึฟ เป็นการเคลื่อนที่ไปทางด้านบดเคี้ยว การเคลื่อนที่แบบนี้จะได้ผลดีถ้ากระทำในระยะที่ผู้ป่วยยังมีการเจริญเติบโต เพราะนอกจากฟันจะเคลื่อนไปทางด้านบดเคี้ยวแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเจริญในแนวตั้งของกระดูกอีกด้วย



รูปที่ 5 แสดงการเคลื่อนฟันแบบเอ็กซ์ทรูซีฟ

2.1.6 การเคลื่อนฟันแบบอินทรูซีฟ

การเคลื่อนฟันแบบอินทรูซีฟ เป็นการเคลื่อนฟันไปทางรากฟัน โดยทั่วไปจะได้ผลดีในผู้ป่วยที่ยังมีการเจริญเติบโต เช่นกัน



รูปที่ 6 แสดงการเคลื่อนฟันแบบอินทรูซีฟ

2.2 ขนาดของแรง

2.2.1 แรงขนาดต่ำ

แรงขนาดต่ำที่กระทำต่อฟัน เป็นระยะเวลาานพอ สามารถทำให้ฟันเคลื่อนที่ได้ ในอัตราที่ช้ามากจนไม่เกิดประโยชน์ในทางคลินิก

2.2.2 แรงขนาดพอเหมาะสำหรับการเคลื่อนฟัน

แรงขนาดพอเหมาะสำหรับการเคลื่อนฟัน เป็นแรงที่สามารถเคลื่อนฟันซึ่งที่ต้องการ ได้อย่างรวดเร็ว โดยทำให้เกิดความเสียหายต่อเนื้อเยื่ออ่อนที่สุดและผู้ป่วยเกิดความเจ็บปวดน้อยที่สุดทำให้ฟันเคลื่อนที่ได้ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

จากการศึกษาเกี่ยวกับแรงขนาดพอเหมาะสำหรับฟันแต่ละซี่พบว่า (Gianelly, 1971)

การเคลื่อนฟันแบบทึบปีง	ฟันตัด	ใช้แรง 20-30	กรัม
	ฟันเขี้ยว	ใช้แรง 50-75	กรัม
การเคลื่อนฟันแบบทอร์ก	ฟันตัด	ใช้แรง 50	กรัม
	ฟันเขี้ยว	ใช้แรง 120-150	กรัม
การเคลื่อนที่แบบอดิสัย	ฟันตัด	ใช้แรง 40-50	กรัม
	ฟันเขี้ยว	ใช้แรง 150	กรัม
การเคลื่อนฟันแบบเอ็กซ์ทรูซีฟ		ใช้แรง 25-30	กรัม
การเคลื่อนฟันแบบอินทรูซีฟ		ใช้แรง 15-50	กรัม

2.2.3 แรงขนาดหนัก

เมื่อแรงขนาดหนักกระทำต่อฟัน จะทำให้เอ็นปริทันต์ถูกกดเกิดการตีบตันของหลอดเลือดทำให้ขาดสารอาหารมาหล่อเลี้ยง จึงเกิดการตายของเนื้อเยื่อปริทันต์ชนิดไม่ติดเขี้ยวซึ่งเรียกว่า ไฮยาลินไนเซชัน ผลที่ตามมาคือ เกิดการละลายของกระดูกแบบอ้อม ในทางคลินิกถ้ามีแรงขนาดหนักมากกระทำที่ตัวฟัน ระยะ 2-3 วันแรก ฟันจะเคลื่อนที่เร็วมากแต่เป็นระยะทางสั้น ๆ หลังจากนั้นฟันจะหยุดเคลื่อนที่หรือเคลื่อนที่น้อยมากเป็นเวลา 2-3 สัปดาห์ แล้วฟันจะเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วในระยะที่สาม ดังนั้นการใช้แรงขนาดหนักในฟันที่อยู่กับที่ เป็นเวลานาน อาจทำให้ฟันที่เป็นหลักยึดเคลื่อนที่มาข้างหน้า เกิดการสูญเสียหลักยึดได้

2.2.4 แรงสูงมาก

แรงสูงมากที่กระทำต่อตัวฟัน จะทำให้ เอ็นปริทันต์ถูกกดจน หลอดเลือดตีบตัน ขาดสารอาหารมาหล่อเลี้ยง เกิดไฮยาลินไนเซชัน และการละลายของ กระดูกแบบอ้อมเป็นบริเวณกว้าง รากฟันละลาย ฟันตาย ฟันโยกมากและผู้ป่วยจะรู้สึกปวด มากด้วย


2.3 ระยะเวลาที่ให้แรง

2.3.1 แรงต่อเนื่อง

แรงต่อเนื่องเป็นแรงที่ฟันได้รับอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาที่ ใส่เครื่องจัดฟัน เช่น แรงจากสปริงต่าง ๆ เป็นต้น แรงดังกล่าวจะลดลงบ้างเล็กน้อยเมื่อ ฟันเคลื่อนที่หรือเครื่องมืออ่อนกำลังลง แต่ก็ยังคงมีแรงอยู่ตลอดเวลา

2.3.2 แรงอินเตอร์รัปต์

แรงอินเตอร์รัปต์เป็นแรงที่ฟันได้รับในช่วงเวลาสั้น ๆ แต่ นานพอที่จะทำให้เกิดการเคลื่อนของฟัน เมื่อฟันเคลื่อนตัวไปแล้วเครื่องมือจะทำหน้าที่ขึง ให้ฟันอยู่กับที่โดยไม่มีแรงมากกระทำ เช่น การมัดฟันเข้ากับลวดโค้งทางทันตกรรมจัดฟัน การ ทำทอร์ค เป็นต้น




รูปที่ 7 แสดงความแตกต่างของขนาดแรงและระยะเวลาระหว่างแรง ต่อเนื่องและแรงอินเตอร์รัปต์

การเคลื่อนฟัน โดยการใส่แรงอินเตอร์รัปที่มีข้อดีคือมีระยะพักมากพอเพื่อให้เนื้อเยื่อรอบๆ ฟันมีการจัดตัวใหม่เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเมื่อเครื่องมือถูกปลุกฤทธิ์อีกครั้งหนึ่ง

2.3.3 แรงเป็นระยะ

แรงเป็นระยะ เป็นแรงที่ฟันได้รับในระยะเวลายันสั้นแล้วมีช่วงหยุดแรงสลับกันไปเรื่อย ๆ เช่น แรงจากสปริงในเครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้แรงจากเครื่องมือออกช่องปาก (Extraoral force) ซึ่งฟันจะได้รับแรงขณะที่ผู้ป่วยใส่เครื่องมือ จะไม่มีแรงมากกระทำขณะที่ผู้ป่วยถอดเครื่องมือ



รูปที่ 8 แสดงความแตกต่างของขนาดแรงและระยะเวลาระหว่างแรงต่อเนื่องและแรงเป็นระยะ

การถอดเครื่องมือเป็นระยะเวลาสั้นๆไม่ทำให้เกิดผลเสีย แต่ถ้าวัดเครื่องมือานมากไป ฟันที่เคลื่อนที่ไปแล้วจะเกิดการเคลื่อนกลับ การใส่เครื่องมือเพื่อเคลื่อนฟันไปในทิศทางเดิมจะยุ่งยากและเสียเวลามากขึ้น

2.4 อายุของผู้ป่วย

การเคลื่อนฟันทางทันตกรรมจัดฟันสามารถเกิดได้ทุกช่วงอายุ แต่เมื่ออายุมากขึ้นการเคลื่อนฟันจะเกิดได้ช้าลง ถ้าให้แรงเท่ากันในระยะเวลาเท่ากัน จะพบว่า การเคลื่อนฟันในผู้ป่วยอายุน้อยเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าผู้ป่วยอายุมาก

ความเสียดทานในเครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่น

Proffit และ Fields (1986) คิดว่าความเสียดทานในเครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่นขึ้นอยู่กับ

- พื้นที่ที่แบรคเก็ตสัมผัสกับลวดโค้งทางทันตกรรมจัดฟัน
- แรงที่ลวดโค้งทางทันตกรรมจัดฟัน ถูกกดเข้ากับร่องแบรคเก็ต ซึ่งหมายถึงสัมประสิทธิ์ความเสียดทานและแรงที่ใช้ระหว่างผิวสัมผัสของแบรคเก็ตกับลวด โดยพื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างแบรคเก็ตกับลวดไม่ได้เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเสียดทานเลย เนื่องจากการเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสจะเป็นการเพิ่มพื้นที่สร้างความเสียดทานในอัตราเดียวกันกับการลดแรงต่อหน่วยพื้นที่ ดังนั้นผลต่าง ๆ จึงสมดุลซึ่งกันและกัน ส่วน Tidy (1989) มีความเชื่อตามกฎของความเสียดทานที่ว่า "ความเสียดทานใด ๆ จะเป็นปฏิภาคกับแรงปฏิกิริยาตั้งฉาก" ซึ่งในกรณีที่แบรคเก็ตเกิดการไถลไปตามลวดโค้งทางทันตกรรมจัดฟันแรงปฏิกิริยาตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสของแบรคเก็ตและลวดโค้งทางทันตกรรมจัดฟัน จะเกิดขึ้นจาก


1. การมัดลวดโค้งทางทันตกรรมจัดฟันเข้ากับแบรคเก็ตซึ่งอยู่นอกแนวการเรียงตัวของฟัน
2. แรงจากการมัดลวดโค้งทางทันตกรรมจัดฟันเข้ากับฐานของร่องแบรคเก็ต
3. ทอร์กซึ่งมีฤทธิ์ในลวดเหลี่ยม

4. ความต้านทานที่จุดสัมผัส 2 จุดระหว่างแบรกก์เกิดและลวดโค้งทาง
 ทันตรกรรมจัดฟัน ในขณะที่ฟันมีการเคลื่อนแบบบอดิสัย และมีแนวโน้มที่จะเกิดการล้มเอียงของ
 ฟัน

ความเสียดทานในเครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่น มีทั้งความเสียดทานสถิต
 และความเสียดทานจลน์ ในขณะที่เราทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของลวดผ่านแบรกก์เกิดหรือ
 ทำให้แบรกก์เกิดเคลื่อนที่ไปตามลวด จะเกิดแรงอยู่ 2 ชนิด (Kapilla, 1989) คือ แรง
 เสียดทานซึ่งจะมีทิศทางตรงข้ามกับทิศทางการเคลื่อนที่ของผิวสัมผัส และแรงปฏิกิริยาตั้ง
 ฉากซึ่งจะมีทิศทางตั้งฉากกับผิวสัมผัสและตั้งฉากกับแรงเสียดทานด้วย

ในขณะที่ฟันเคลื่อน ความสัมพันธ์ระหว่างแบรกก์เกิดและลวดอาจเปลี่ยน
 แปลงไปในลักษณะต่าง ๆ (รูปที่ 9) ดังนั้น ขนาดและทิศทางของแรงเสียดทานตลอดจนแรง
 ปฏิกิริยาตั้งฉาก จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ

ศูนย์วิทยทรัพยากร
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูปที่ 9 แรงเสียดทานและแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่เกิดจากลวดกระทำต่อแบร็กเก็ตฟันซี่ยาวด้านซ้าย ซึ่งไม่ได้แสดงการมัดลวดเข้ากับร่องแบร็กเก็ตเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น

รูป A ถึง D เป็นรูปทางด้านหน้าของแบร็กเก็ต แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแบร็กเก็ตกับลวดในลักษณะต่าง ๆ และแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงเสียดทานกับแรงปฏิกิริยาตั้งฉากระหว่างการเคลื่อนฟันด้วย


รูป E และ F เป็นรูปทางด้านใกล้กลางของแบร็กเก็ต แทนการเคลื่อนที่ของแบร็กเก็ตในแนวตั้งฉากเข้าไปในหน้ากระดาษ

รูป G เป็นรูปทางด้านบดเคี้ยวของแบร็กเก็ตและลวด [จาก Kapilla, Angolkar, Duncanson Jr. และ Nanda (1989)]

Frank และ Nikolai (1980) ได้อธิบายลักษณะของแรงปฏิกิริยาตั้งฉากในเครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่นเอาไว้ว่า เมื่อพิจารณาทางด้านหน้าแล้ว จะพบว่าแรงปฏิกิริยาตั้งฉากมีอยู่ 3 ลักษณะ คือ

1. ในขณะที่แบรกเกิดขึ้นไม่เคลื่อนไปตามลวด แรงปฏิกิริยาตั้งฉากของลวดที่กระทำต่อแบรกเกิดจะกระจายเหนือด้านบดเคี้ยว หรือด้านใกล้เหงือกของร่องแบรกเกิด หรือกระจายเหนือขอบด้านใกล้กลาง และขอบด้านไกลกลางบนด้านเดียวกันของแบรกเกิด ซึ่งแสดงไว้ในรูป 10A
2. เมื่อแบรกเกิดเริ่มมีการล้มเอียง (Tip) ในแนวใกล้-กลางแต่ยังมีช่องว่าง ระหว่างลวดกับร่องแบรกเกิด ลวดจะสัมผัสขอบของร่องแบรกเกิดทางด้านใกล้กลาง หรือด้านไกลกลางดังรูปที่ 10B
3. เมื่อแบรกเกิดมีการเอียงมากขึ้นจนไม่มีช่องว่างระหว่างลวดกับร่องแบรกเกิดแรงปฏิกิริยาตั้งฉากจากลวดจะมี 2 แห่งคือ ที่ขอบของร่องแบรกเกิดในแนวทะแยงมุมดังในรูปที่ 10C

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูปที่ 10 แรงที่เกิดจากลวดกระทำต่อแบรคเก็ตในลักษณะต่าง ๆ ซึ่งเมื่อแตกแรงแล้ว ในแนวตั้งจะเป็นแรงปฏิกิริยาตั้งฉาก ส่วนในแนวระดับจะเป็นแรงเสียดทาน ในแต่ละภาพแสดงให้เห็นว่าแบรคเก็ตเอียงไปทางด้านซ้ายเมื่อเทียบกับลวด [จาก Frank และ Nikolai (1980)]

แรงปฏิกิริยาตั้งฉากทั้งสามลักษณะดังกล่าวจะเกิดขึ้นเป็นประจำระหว่างการดึงฟันเขี้ยวไปตามลวดโค้งทางทันตกรรมจัดฟัน แรงปฏิกิริยาตั้งฉากทั้งสามลักษณะอาจมีความแตกต่างกันบ้างระหว่างลวดกลมและลวดเหลี่ยม ซึ่งอาจมีอิทธิพลต่อความเสียดทานด้วย เมื่อพิจารณาทางด้านบดเคี้ยว (รูป 10D) จะพบว่าแรงปฏิกิริยาตั้งฉากเกิดจากการสัมผัสระหว่างลวดโค้งทางทันตกรรมจัดฟันกับร่องแบรคเก็ตทางด้านใกล้ลิ้น และเกิดจากการมัดลวดโค้งทางทันตกรรมจัดฟันเข้ากับร่องแบรคเก็ตด้วยลวดมัดแบรคเก็ต ยางมัดแบรคเก็ตหรือไฮลิติง ฟิน ในการวิเคราะห์แผนผังของแรงทางด้านบดเคี้ยว ต้องพิจารณาด้วยการมัดลวดโค้งทางทันตกรรมจัดฟันเข้ากับร่องแบรคเก็ตนั้น เรามัดเฉพาะขอบด้านใกล้กลางหรือขอบด้านไกลกลางของแบรคเก็ต เช่น ในกรณีฟันหมุน หรือมัดที่ขอบแบรคเก็ตทั้งสองด้าน

การดึงฟันเขี้ยวไปตามลวดโค้งทางทันตกรรมจัดฟันในทางคลินิกนั้น Frank และ Nikolai (1980) แยกแยะออกเป็น 3 ระยะด้วยกัน คือ

ระยะแรก จะเกิดการเคลื่อนฟันแบบทึบไปทางด้านไกลกลาง โดยแรงจากแหล่งกำเนิดมีมากกว่าความต้านทานของเนื้อเยื่อปริทันต์และความเสียดทานระหว่างแบรกก่อกับลวด การเคลื่อนฟันแบบทึบไปทางด้านไกลกลางนี้จะเกิดต่อไปเรื่อย ๆ เกิดการทำมุมของร่องแบรกก่อกัด เมื่อเทียบกับลวดมากขึ้นจนกระทั่งช่องว่างระหว่างลวดกับร่องแบรกก่อกัดหมดไป ฟันเขี้ยวจึงเริ่มเกิดการยึดเหนี่ยวขึ้น

ระยะที่สอง ฟันเขี้ยวยังคงเคลื่อนที่ไปทางไกลกลางต่อไปเรื่อย ๆ แต่ขณะนั้นจะมีแรงคู่ควบที่เกิดจากการที่ลวดแตะกับขอบของร่องแบรกก่อกัดในแนวทะแยงมุม แรงคู่ควบนี้จะมีทิศทางตรงข้ามกับแรงที่ทำให้ตัวฟันล้มเอียง ฟันเขี้ยวจึงเริ่มเปลี่ยนจากการเคลื่อนฟันแบบทึบไป กลายเป็นการเคลื่อนฟันแบบบอดิลีย์

ระยะที่สาม ระยะนี้แรงจากแหล่งกำเนิดแรงจะค่อยๆลดลง ในขณะที่เดียวกันแรงคู่ควบก็จะลดลงด้วย ฟันเขี้ยวในระยะนี้จึงเกิดการเคลื่อนรากฟัน เกิดการตั้งฟัน และเมื่อแรงจากแหล่งกำเนิดแรงลดลงมาจนเกือบเป็นศูนย์ การทำมุมของร่องแบรกก่อกัดก็จะกลับสู่ช่วงท้ายของระยะที่หนึ่ง ปริมาณการเกิดการเคลื่อนฟันแบบทึบไปทางด้านไกลกลางนั้น Frank และ Nikolai (1980) คิดว่าขึ้นอยู่กับ

- การทำมุมของร่องแบรกก่อกัดตั้งแต่เริ่มแรก
- ลักษณะการตัดลวดแบบเกเบิล (Gable)
- ความกว้างของแบรกก่อกัด
- ขนาดร่องแบรกก่อกัด
- ขนาดของลวดโค้งทางทันตกรรมจัดฟัน

ส่วนการเคลื่อนฟันแบบทึบไปทางด้านไกลกลางที่เพิ่มขึ้นในระยะที่สองนั้น ขึ้นอยู่กับการหมุดฤทธิ์ของแหล่งกำเนิดแรงและความแข็งตึงของลวดในการตัดแบบออร์เตอร์ที่ที่สอง ซึ่งความแข็งตึงของลวดขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่หน้าตัดของลวด วัสดุที่ใช้ทำลวด และระยะห่างระหว่างแบรกก่อกัด

Drescher, Bourauai และ Schumacher (1989) แบ่งแยกการดึงฟันซี่ยาวไปตามลวดโค้งทางทันตกรรมจัดฟันออกเป็น 4 ระยะด้วยกันคือ


ระยะแรก เป็นระยะที่มีการปรับฟันให้อยู่ในระดับที่ดีแล้ว และยังไม่มีการให้แรงแก่ฟันในแนวใกล้กลาง-ไกลกลาง ระยะนี้ลวดและร่องแบรคเก็ตจะอยู่ในแนวเดียวกัน (รูป 11A)

ระยะที่สอง เมื่อมีการให้แรงในแนวใกล้กลาง-ไกลกลาง ฟันจะเริ่มล้มเอียงและหมุนเนื่องจากจุดที่แรงในแนวใกล้กลาง-ไกลกลางมากกระทำอยู่เหนือจุดศูนย์กลางความต้านทานของฟัน (รูป 11B, 11C)

ระยะที่สาม การให้แรงในแนวใกล้กลาง-ไกลกลางอย่างต่อเนื่องจะทำให้ลวดเกิดการผิดรูปในช่วงยึดหย่อน ในขณะเดียวกันแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นที่จุดสัมผัสระหว่างลวดและแบรคเก็ตจะค่อย ๆ เพิ่มขึ้น ทำให้แรงในแนวใกล้กลาง-ไกลกลางหายไป การผิดรูปในช่วงยึดหย่อนของลวดจะทำให้เกิดการต้านทานการล้มเอียง และต้านทานการหมุนของฟัน (รูป 11D)

การเคลื่อนฟันไปตามลวดจะเกิดการเคลื่อนที่ของฟันตั้งแต่ระยะที่หนึ่งถึงระยะที่สามซ้ำ ๆ กันหลายหน อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยหลายประการที่มาเกี่ยวข้อง เช่น แรงจากการบิดเคี้ยวที่อาจมีผลต่อการเคลื่อนที่ของฟันทั้งสามระยะเสียไปโดยทำให้ลวดเกิดการผิดรูปอย่างถาวรได้

ระยะที่สี่ เป็นระยะที่ลวดเกิดการผิดรูปร่างอย่างถาวรจากปัจจัยอื่น ๆ ที่มาเกี่ยวข้อง ระยะนี้เป็นระยะที่ต้องพยายามหลีกเลี่ยง



รูปที่ 11 แสดงการเคลื่อนฟันไปตามลวดโค้งทางทันตกรรมจัดฟันทั้งสามระยะ
 ระยะแรก เป็นระยะที่ฟันมีการปรับระดับดีแล้วก่อนการให้แรงในแนว
 ไกล่กลาง-ไกล่กลาง (รูป 11A)


ระยะที่สอง เมื่อฟันได้รับแรงในแนวไกล่กลาง-ไกล่กลาง ฟันจะล้ม
 เอียง (รูป 11B) และหมุน (รูป 11C) ทำให้เกิดแรงเสียดทาน
 ขึ้นที่จุดสัมผัสระหว่างแบรคเก็ตกับลวดโค้งทางทันตกรรมจัดฟัน และ
 เกิดแรงเสียดทานขึ้นที่จุดสัมผัสระหว่างลวดโค้งทางทันตกรรมจัดฟัน
 กับลวดมัดแบรคเก็ตด้วย

ระยะที่สาม เมื่อลวดได้รับแรงในแนวไกล่กลาง-ไกล่กลางอย่างต่อเนื่อง
 จะทำให้ลวดโค้งทางทันตกรรมจัดฟันเกิดการผิดรูปร่างในช่วง
 ยึดหยุ่น แรงเสียดทานที่จุดสัมผัสจึงค่อย ๆ สูงขึ้น เกิดการต้านทาน
 การล้มเอียงและต้านการหมุนของฟัน (รูป 11D) [จาก Dresler,
 Bourauel และ Schumacher (1989)]

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเสียหายในเครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่น

1. ความกว้างของแบร็กเก็ต

ในการเคลื่อนฟันไปตามลวดโค้งทางทันตกรรมจัดฟันนั้น จะเกิดความเสียหายระหว่างลวดกับแบร็กเก็ตขึ้น ความเสียหายดังกล่าว Proffit และ Fields (1986) แนะนำเกิดจากแรงที่แบร็กเก็ตสัมผัสกับลวดโค้งทางทันตกรรมจัดฟันและมุมสัมผัสระหว่างแบร็กเก็ตกับลวดโค้งทางทันตกรรมจัดฟัน (รูปที่ 12) แบร็กเก็ตที่กว้างกว่าสามารถลดปริมาณของแรงที่ขอบร่องแบร็กเก็ตและลดมุมสัมผัสระหว่างแบร็กเก็ตกับลวดโค้งทางทันตกรรมจัดฟันลงได้ด้วย ดังนั้นแบร็กเก็ตที่กว้างจึงมีข้อดีในการลดแรงเสียหายลง อย่างไรก็ตามแบร็กเก็ตที่กว้างจะมีระยะห่างระหว่างแบร็กเก็ตบนฟันแต่ละซี่ค่อนข้างน้อย ดังนั้นส่วนของลวดระหว่างฟันแต่ละซี่จึงค่อนข้างสั้น ทำให้การสปริงและระยะการทำงานของลวดน้อยลง และยังทำให้การควบคุมแรงในลวดโค้งทางทันตกรรมจัดฟันยุ่งยากขึ้นด้วย ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงไม่ควรใช้แบร็กเก็ตที่กว้างเกินไป แบร็กเก็ตที่เหมาะสมที่สุดควรมีความกว้างประมาณครึ่งหนึ่งของความกว้างตัวฟัน ส่วนในฟันซ้อนเกควรใช้แบร็กเก็ตแคบ เพราะจะมีระยะระหว่างแบร็กเก็ตบนฟันแต่ละซี่มาก ช่วยให้ลวดมีความสามารถในการบิดตัวสูงขึ้น



รูปที่ 12 ความกว้างของแบร็กเก็ตจะเป็นตัวพิจารณาความยาวของแกนโมเมนต์ ซึ่งควบคุมตำแหน่งรากฟันในแนวใกล้กลาง ไกลกลาง ความกว้างของแบร็กเก็ต ยังมีอิทธิพลต่อมุมสัมผัสของลวด และแบร็กเก็ตด้วย แบร็กเก็ตที่กว้างกว่าจะมีมุมสัมผัสที่เล็กกว่า [จาก Proffit และ Fields (1986)]

สำหรับ Thurow (1982) คิดว่าแบรกเกิดและลวดโค้งทางทันตกรรมจัดฟันมีผิวสัมผัสราบเรียบ จึงถือว่าสัมผัสที่ความเสียดทานเท่ากันตลอดผิวสัมผัส ดังนั้นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความเสียดทานก็คือ แรงที่เกิดขึ้นระหว่างแบรกเกิดกับลวดโค้งทางทันตกรรมจัดฟัน แบรกเกิดที่แคบจะเกิดแรงเสียดทานมากกว่าแบรกเกิดที่กว้างเพราะ

1. แบรกเกิดที่แคบจะเกิดแรงที่ผิวสัมผัสระหว่างแบรกเกิดและลวดโค้งทางทันตกรรมจัดฟันมากกว่าแบรกเกิดที่กว้างกว่า ตลอดจนเพิ่มความเป็นไปได้ในการทำให้ลวดเป็นรอย
2. แบรกเกิดแคบจะทำให้เกิดการล้มเอียงของตัวฟันได้มากกว่าแบรกเกิดที่กว้าง จึงทำให้มีแรงเสียดทานมากกว่า

ในการศึกษาของ Kamiyama และ Sasaki ตลอดจนการศึกษาของ Tidy (1989) พบว่าแรงเสียดทานเป็นปฏิกิริยาผกผันกับความกว้างของแบรกเกิด แต่การศึกษาของ Frank และ Nikolai (1980) Freeney, Morton และ Burstone (1988) Kapilla, Angolkar, Duncanson Jr. และ Nanda (1989) กลับให้ผลตรงกันข้ามคือ แรงเสียดทานจะเพิ่มตามขนาดความกว้างของแบรกเกิด ที่เป็นเช่นนั้น Kapilla, Angolkar, Duncanson Jr. และ Nanda (1989) เชื่อว่าเกิดจากการใช้ยางมัดแบรกเกิด แบรกเกิดที่กว้างจะเกิดการยึดของยางมัดแบรกเกิดมาก จึงเกิดแรงปฏิกิริยาตั้งฉากจากการมัดยางมากกว่าแบรกเกิดที่แคบ ผลที่ตามมาจึงพบว่าแบรกเกิดที่กว้างเกิดความเสียดทานมากกว่าแบรกเกิดแคบ ๆ ในการศึกษาของ Dresher, Bourauel และ Schumacher (1989) ก็พบว่าแบรกเกิดแคบให้แรงเสียดทานสูง แต่แบรกเกิดขนาดกลางและแบรกเกิดกว้างจะให้แรงเสียดทานน้อยเท่า ๆ กัน การที่แบรกเกิดให้แรงเสียดทานสูงดังกล่าว Dresher, Bourauel และ Schumacher (1989) ให้ความเห็นว่าแบรกเกิดแคบจะทำให้เกิดการล้มเอียงของตัวฟันได้ง่ายกว่าแบรกเกิดกว้าง จึงเกิดแรงเสียดทานสูงกว่า

ส่วนการศึกษาของ Andreasen และ Quevedo Garner, Allai และ Moore (1986) พบว่าความกว้างของแบรกเกิดไม่มีความเกี่ยวข้องกับความเสียดทานเลย

นอกจากนี้ Perterson, Spencer และ Andreasen (1982) ก็พบเช่นกันว่าขนาดความกว้างของแบริกเก็ตไม่มีผลต่อปริมาณแรงเสียดทานสถิตในลวดเหล็กกล้าไร้สนิมและลวดไนตินอลทุกขนาดเช่นกัน

2. ขนาดของร่องแบริกเก็ตและความอิสระในการเคลื่อนที่ของลวด

การเคลื่อนฟันโดยเครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่น บางครั้งก็จำเป็นต้องเคลื่อนลวดโค้งทางทันตกรรมจัดฟันผ่านแบริกเก็ตและบัคคัล ทิวป์ หรืออาจต้องเคลื่อนแบริกเก็ตไปตามลวดโค้งทางทันตกรรมจัดฟัน Proffit และ Fields (1986) แนะนำให้ใช้ลวดที่มีขนาดเล็กกว่าร่องแบริกเก็ต ในกรณีที่ต้องการลดความเสียดทานลงซึ่งในทางปฏิบัติจะต้องมีช่องว่างระหว่างลวดกับร่องแบริกเก็ตตั้งแต่ 0.002 นิ้ว (0.05 มิลลิเมตร) ขึ้นไป ถ้ามีช่องว่างระหว่างลวดกับร่องแบริกเก็ตน้อยกว่า 0.002 นิ้ว จะเกิดความเสียดทานมากขึ้น (1982) ยิ่งในกรณีที่มีรอยขรุขระบนลวดด้วยแล้วฟันอาจจะหยุดเคลื่อนที่เสียก็ได้

จากการศึกษาของ Tidy (1989) พบว่าความเสียดทานที่เกิดจากการใช้ลวดเหล็กกล้าไร้สนิมขนาด 0.016×0.022 นิ้ว และ 0.018×0.025 นิ้ว ทดลองกับแบริกเก็ตขนาดร่อง 0.018 นิ้ว และขนาดร่อง 0.022 นิ้ว ลวดเหล็กกล้าไร้สนิมขนาด 0.018×0.025 นิ้ว และ 0.019×0.025 นิ้ว ที่ทดลองกับแบริกเก็ตมีผลต่อความเสียดทานน้อยมาก อย่างไรก็ตามลวดที่มีความกระชับกับร่องแบริกเก็ตมาก ๆ ก็มีโอกาสเกิดการยึดเหนี่ยวระหว่างลวดกับร่องแบริกเก็ตได้เช่นกัน

3. ขนาดของลวด

Frank และ Nikolai (1980) ได้ทำการศึกษาทดสอบหาความเสียดทานระหว่างแบริกเก็ตกับลวด พบว่าแรงเสียดทานมีความสัมพันธ์โดยตรงกับขนาดของลวด ลวดที่มีขนาดใหญ่ขึ้นจะทำให้แรงเสียดทานมากขึ้น รูปร่างหน้าตัดของลวดก็มีอิทธิพลต่อแรงเสียดทานด้วย โดยที่ลวดเหลี่ยมจะมีแรงเสียดทานมากกว่าลวดกลม

Tidy (1989) พบว่าการใช้ลวดเหล็กกล้าไร้สนิมขนาด 0.018×0.025



นิ้วแทนลวดเหล็กกล้าไร้สนิมขนาด 0.016×0.022 นิ้ว จะทำให้เกิดแรงเสียดทานสูงขึ้นไปประมาณ ร้อยละ 30

Echols (1975) ได้ทดลองวัดแรงเสียดทานสถิตที่ใช้ในการทำให้ลวดขนาดต่าง ๆ ไกลผ่านแบรคเก็ตขนาดร่อง 0.022 นิ้ว Echols พบว่าลวดที่มีขนาดใหญ่ขึ้นต้องการแรงในการเคลื่อนที่มากกว่า

Riley, Garrett และ Moon (1979) ตลอดจน Garner, Allai และ Moore (1986) พบว่าการเปลี่ยนลวดกลมไปเป็นลวดเหลี่ยมและการเพิ่มขนาดของลวดเหลี่ยมจะทำให้แรงเสียดทานเพิ่มขึ้นเช่นกัน

Peterson, Spencer และ Andreasen (1982) สร้างเครื่องมือเลียนแบบการดึงฟันซี่ยาวไปตามลวดโค้งทางทันตกรรมจัดฟัน จุดประสงค์ก็เพื่อต้องการทราบว่าลวดไนติเนอลต้องการแรงในการไกลผ่านแบรคเก็ตน้อยกว่าลวดเหล็กกล้าไร้สนิมจริงหรือไม่ ผลการทดลองพบว่า ในกรณีลวดเหล็กกล้าไร้สนิม ขนาดของลวดจะเป็นปฏิกิริยาโดยตรงกับปริมาณแรงที่ต้องเอาชนะแรงเสียดทาน แต่ในกรณีของลวดไนติเนอลไม่เป็นเช่นนั้น พวกเขาพบว่าเมื่อแบรคเก็ตเอียงทำมุมกับลวด 15 องศา ลวดเหลี่ยมไนติเนอลขนาด 0.019×0.025 นิ้ว ต้องการแรงที่จะเอาชนะความเสียดทานน้อยกว่าลวดกลมไนติเนอลขนาด 0.020 นิ้ว

Baker, Neiberg, Weimer และ Hanna (1987) ได้ศึกษาทดลองเพื่อประเมินแรงเสียดทานที่เปลี่ยนไปเมื่อใช้ลวดเหล็กกล้าไร้สนิมขนาดต่าง ๆ (0.018 นิ้ว 0.020 นิ้ว และ 0.018×0.025 นิ้ว) กับแบรคเก็ตขนาดร่อง 0.022×0.028 นิ้ว ในภาวะต่าง ๆ คือ ภาวะแห้ง ภาวะเปียกด้วยน้ำลายเทียมและภาวะเปียกด้วยกลีเซอริน ผลการทดลองพบว่า ลวดกลมขนาด 0.020 นิ้ว ให้ความเสียดทานน้อยที่สุดทั้งสามภาวะที่เป็นเช่นนั้นพวกเขามีความเห็นว่าเป็นเพราะลวดกลมขนาด 0.020 นิ้วมีความกว้างในแนวด้านบดเคี้ยว-ด้านใกล้เหงือกมากกว่าลวดกลมขนาด 0.018 นิ้ว และมากกว่าลวดเหลี่ยมขนาด 0.018×0.025 จึงมีช่องว่างระหว่างร่องแบรคเก็ตกับลวดน้อย มุมที่ลวดจะเอียงเมื่อเทียบกับแบรคเก็ตจึงมีน้อย ดังนั้นจึงเกิดการยึดเหนี่ยวน้อยด้วย นอกจากนี้ลวดกลมขนาด 0.020 นิ้ว ยังมีความแข็งตึงมากกว่าลวดกลมขนาด 0.018 นิ้ว ทำให้เกิดการบิดเบี้ยวขณะได้รับแรงน้อยกว่า

จากการศึกษาของ Kapila, Angolkar, Duncanson Jr. และ Nanda

(1989) เพื่อประเมินผลของขนาดลวด และชนิดของลวดที่มีผลต่อแรงเสียดทานระหว่างการเสียนแบบการดึงฟันซี่ขาว โดยใช้ลวดเหล็กกล้าไร้สนิม ลวดโลหะผสมโคบอลต์-โครเมียม-นิกเกิล ลวดนิกเกิล-ตีตานิยม และลวดบิตา-ตีตานิยมขนาดต่าง ๆ ทดสอบกับแบรกก์เกิดเหล็กกล้าไร้สนิม ผลจากการทดลองพบว่าการเพิ่มขนาดลวดทำให้ความเสียดทานเพิ่มขึ้น ในกรณีการควบคุม 2 มิติ จะพบว่าลวดโลหะผสมโคบอลต์-โครเมียม-นิกเกิล ขนาด 0.016 นิ้วในแบรกก์เกิดขนาดร่อง 0.018 นิ้วแบบมีเดียม ทวิน ลวดเหล็กกล้าไร้สนิมขนาด 0.018 นิ้วในแบรกก์เกิดขนาดร่อง 0.022 นิ้วแบบมีเดียมทวินและลวดโลหะผสมโคบอลต์-โครเมียม-นิกเกิลขนาด 0.018 นิ้วแบรกก์เกิดขนาดร่อง 0.022 นิ้วแบบไวต์ทวินมีความเสียดทานต่ำ

กรณีการควบคุม 3 มิติจะพบว่าลวดโลหะผสมโคบอลต์-โครเมียม-นิกเกิล ขนาด 0.016 x 0.016 นิ้วในแบรกก์เกิดขนาดร่อง 0.018 นิ้วแบบมีเดียม ทวิน และลวดเหล็กกล้าไร้สนิมขนาด 0.017x0.017 นิ้ว ในแบรกก์เกิดร่อง 0.022 นิ้วแบบมีเดียม ทวิน มีความเสียดทานต่ำ

จากการศึกษาของ Tidy (1989) นั้นกลับพบว่าขนาดของลวดมีอิทธิพลต่อความเสียดทานน้อยมาก ผลการศึกษาของ Tidy แตกต่างจากการศึกษาอื่น ๆ ที่เป็นเช่นนี้ Tidy ให้ความเห็นว่า ในกรณีที่แบรกก์เกิดอยู่นอกแนวการเรียงตัวของฟัน ความแข็งดึงของลวดจะมีอิทธิพลต่อแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่จุดสัมผัส ลวดที่มีความแข็งดึงสูงจะทำให้เกิดแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่จุดสัมผัสมาก ความเสียดทานจึงมากตามไปด้วย แต่ในกรณีที่แบรกก์เกิดมีการเรียงตัวอยู่ในแนวที่ดีแล้วความแข็งดึงของลวดจะไม่มีผลต่อความเสียดทานเลย

สำหรับ Drescher, Bourauel และ Schumacher (1989) ได้ทำการศึกษาอิทธิพลของขนาดลวดต่อความเสียดทานในเครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่น โดยใช้ลวด 5 ขนาดคือลวดกลม 0.016 นิ้ว, 0.018 นิ้ว ลวดเหลี่ยมขนาด 0.016x0.022 นิ้ว, 0.017 x 0.025 นิ้ว และ 0.018 x 0.025 นิ้ว ทดลองกับแบรกก์เกิดที่มีร่องขนาด 0.018 นิ้ว Drescher, Bourauel และ Schumacher พบว่า ลวดที่มีขนาดใหญ่ขึ้นจะทำให้เกิดความเสียดทานสูงขึ้น แต่ลวดกลมขนาด 0.016 นิ้ว และลวดเหลี่ยมขนาด 0.016x0.022 นิ้ว จะให้แรงเสียดทานค่อนข้างน้อยและไม่แตกต่างกันเลย ส่วนลวดเหลี่ยมขนาด 0.018 x 0.025 นิ้ว จะให้แรงเสียดทานสูงที่สุด

4. แรงจากการมัดลวดโค้งทางทันตกรรมจัดฟันเข้ากับร่องแบรคเก็ต

ผลการทดลอง Frank และ Nikolai (1980) ที่เกี่ยวกับแรงจากการมัดลวดพบว่าถ้าแบรคเก็ตเอียงทำมุมกับลวดไม่มาก ไม่เกิดการยึดเหนี่ยวออร์เตอร์ที่สองแล้ว แรงจากการมัดจะมีอิทธิพลต่อความเสียดทานสูง

Echols (1975) ให้ความเห็นเอาไว้ว่า ในการปฏิบัติงานทางคลินิกนั้น แรงที่จะใช้ในการเคลื่อนฟันนั้นควรจะคำนึงถึงแรงยึดเหนี่ยวของยางมัดแบรคเก็ตด้วย และเมื่อต้องการให้ลวดเกิดการไถลผ่านแบรคเก็ตแล้วก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการใช้ยางมัดแบรคเก็ต

Thurow (1982) ให้ความเห็นว่า ลวดมัดแบรคเก็ตนั้นมีความแข็งแรงมาก ส่วนยางมัดแบรคเก็ตมีความยืดหยุ่นมากและความแข็งแรงต่ำ การใช้ลวดมัดแบรคเก็ตจึงเกิดแรงในการมัดสูงกว่าการใช้ยางมัดแบรคเก็ต จึงอาจทำให้ฟันหยุดเคลื่อนที่ได้ง่ายกว่าด้วย Thurow แนะนำให้ระมัดระวังการหมุนของฟันในขณะที่ฟันเคลื่อนที่เมื่อใช้ยางมัดแบรคเก็ต และไม่ควรใช้แรงในการเคลื่อนฟันมาก เนื่องจากเราได้ใช้ยางมัดแบรคเก็ตแทนลวดมัดแบรคเก็ตแล้ว

Riley, Garrett และ Moon (1979) ได้ทำการทดลองเพื่อศึกษาอิทธิพลของขนาดลวด วัสดุที่ใช้ทำแบรคเก็ต ชนิดของการมัด และเวลาในการมัดที่มีผลต่อขนาดแรงเสียดทาน พวกเขาพบว่าลวดมัดแบรคเก็ตทำให้เกิดแรงเสียดทานสูงเมื่อเทียบกับการใช้ยางมัดแบรคเก็ต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้กับแบรคเก็ตพลาสติก

5. วัสดุที่ใช้ทำลวด

จากการศึกษาของ Peterson, Spencer และ Andreasen (1982) ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อต้องการทราบว่า ลวดไนตินอลต้องการแรงในการไถลผ่านแบรคเก็ตน้อยกว่าลวดเหล็กกล้าไร้สนิมจริงหรือไม่ ผลจากการทดลองพบว่า ในกรณีที่ไม่มีการทำมุมระหว่างแบรคเก็ตกับลวด โค้งทางทันตกรรมจัดฟัน จะไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญระหว่างแรงที่ต้องใช้ในการทำให้แบรคเก็ตเริ่มเคลื่อนที่ไปตามลวดไนตินอลและลวดเหล็กกล้าไร้สนิม แต่ในกรณีที่มีการทำมุมระหว่างแบรคเก็ตกับลวด โค้งทางทันตกรรมจัดฟันสูงชัน จาก 5 ถึง 10 องศาแล้ว ลวดเหล็กกล้าไร้สนิมต้องการแรงที่จะเอาชนะความเสียดทาน

มากกว่าลวดไนตินอล ถ้าให้แบร็กเกิดเอียงทำมุมกับลวด 15 องศา จะพบว่าลวดไนตินอล ขนาด 0.019x0.025 นิ้ว ต้องการแรงที่จะเอาชนะความเสียดทานน้อยกว่าลวดเหล็กกล้าไร้สนิมถึงร้อยละ 61

ในการศึกษาของ Garner, Allai และ Moore (1986) เพื่อเปรียบเทียบความเสียดทานระหว่างการเลียนแบบการดัดฟันซี่ในลวด 3 ชนิด คือ ลวดเหล็กกล้าไร้สนิม ลวดไนตินอล และลวดบีตา-ิตาเนียม ผลจากการทดลองกลับพบว่าลวดเหล็กกล้าไร้สนิมใช้แรงในการทำให้แบร็กเกิดไกลไปตามลวดน้อยที่สุด ตามด้วยลวดไนตินอล ส่วนลวดบีตา-ิตาเนียมต้องการแรงในการทำให้แบร็กเกิดไกลไปตามลวดมากที่สุด

Kapilla, Angolkar, Duncanson Jr. และ Nanda (1990) ได้ทำการศึกษาเพื่อประเมินผลของขนาดลวดและชนิดของลวดที่มีต่อแรงเสียดทานระหว่างการเลียนแบบการดัดฟันซี่ พบว่า ลวดบีตา-ิตาเนียมมีความเสียดทานมากกว่าลวดเหล็กกล้าไร้สนิมและลวดโลหะผสมโคบอลต์-โครเมียม-นิกเกิล

Pratten, Popli, Germane และ Gunsolley (1990) ได้ศึกษาเปรียบเทียบแรงเสียดทานสถิตระหว่างแบร็กเกิดเซรามิกและแบร็กเกิดกล้าไร้สนิม โดยใช้ลวดไนตินอล และลวดเหล็กกล้าไร้สนิมผ่านร่องแบร็กเกิดอย่างอิสระ พวกเขาพบเช่นกันว่าลวดเหล็กกล้าไร้สนิมมีความเสียดทานน้อยกว่าลวดไนตินอล

Tidy (1989) ได้ทำการศึกษาเพื่อดูผลของวัสดุที่ใช้ทำลวด Tidy พบว่าลวดไนตินอลมีความเสียดทานมากกว่าลวดเหล็กกล้าไร้สนิมประมาณ 2 เท่า ส่วนลวดบีตา-ิตาเนียม มีความเสียดทานมากกว่าลวดเหล็กกล้าไร้สนิมถึง 5 เท่า

Drescher, Bourauel และ Schumacher (1989) ได้ทำการศึกษาลวด 5 ชนิดคือ ลวดเหล็กกล้าไร้สนิมชื่อการค้าว่า สเตนเลส สตีลมาตรฐาน คอรัปอเรชัน ลวดเหล็กกล้าไร้สนิมชื่อการค้าว่า ไฮ-ที ของบริษัทยูนิเทค คอรัปอเรชัน ลวดเอลจิลอยส์ฟ้าของบริษัทรอกกี เมทาเน ออร์โธดอนติกส์ ลวดไนตินอลของบริษัทยูนิเทค คอรัปอเรชัน และลวดบีตา-ิตาเนียมของบริษัทออร์มโก คอรัปอเรชัน Drescher, Bourauel และ Schumacher พบว่าลวดไฮ-ทีให้แรงเสียดทานน้อยที่สุดตามด้วยลวดสเตนเลส สตีลมาตรฐาน ลวดเอลจิลอยส์ฟ้า ลวดไนตินอล และลวดบีตา-ิตาเนียม ตามลำดับ

6. วัสดุที่ใช้ทำแบรกเก็ตและรูปแบบของแบรกเก็ต

Riley, Garrett และ Moon (1979) ได้ทำการทดลองเพื่อศึกษาอิทธิพลของวัสดุที่ใช้ทำแบรกเก็ตที่มีผลต่อขนาดของแรงเสียดทาน Riley, Garrett และ Moon พบว่าแบรกเก็ตพลาสติกมีความเสียดทานสูงกว่าแบรกเก็ตเหล็กกล้าไร้สนิม

Pratten, Popli, Germane และ Gunsolley (1990) ได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบแรงเสียดทานสถิตระหว่างแบรกเก็ตเซรามิก 2 ชนิดคือ ทรานส์เซนต์ ของบริษัทยูนิเทค คอร์ปอเรชัน และอัลยูร ของบริษัทจีเอซี อินเตอร์เนชันแนล อินคอร์ปอเรชัน กับแบรกเก็ตเหล็กไร้สนิม พบว่าแบรกเก็ตเซรามิกมีความเสียดทานสถิตสูงกว่าแบรกเก็ตเหล็กกล้าไร้สนิม แต่เมื่อเปรียบเทียบกันเองระหว่างแบรกเก็ตเซรามิกในการทดลอง พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

ในเรื่องรูปแบบของแบรกเก็ตนั้น Frank และ Nilolai (1980) ได้เคยทำการศึกษาไว้แล้วพบว่าแบรกเก็ตแบบเบงก์ ของบริษัททอเมริกกันเนอร์โรตอนติกส์ แบรกเก็ตแบบเอตจิล็อค ของบริษัทฮอร์มโก คอร์ปอเรชัน และแบรกเก็ตแบบเลวิส แอนตีทูป ของบริษัทอเมริกัน ออร์โรตอนติกส์ จะมีความแตกต่างจากแบรกเก็ตเอตจิล็อคแบบมาตรฐานที่มีความกว้างเท่ากันในกรณีที่มีการทำมุมระหว่างแบรกเก็ตกับลวดไม่มาก แบรกเก็ตแบบเบงก์และเอตจิล็อค มีความเสียดทานน้อยมากจนอาจกล่าวได้ว่า ไม่มีความเสียดทานเลยถ้าไม่ใช้ลวดหรือยางมัดแบรกเก็ต ส่วนในกรณีที่มีการทำมุมระหว่างแบรกเก็ตกับลวดมาก ๆ แบรกเก็ตแบบเลวิส แอนตีทูปจะให้ความเสียดทานน้อยกว่าแบบอื่น ๆ ทั้งหมด

7. การทำมุมระหว่างแบรกเก็ตกับลวดโค้งทางทันตกรรมจัดฟัน

Frank และ Nikolai (1980) ได้ศึกษาความเสียดทานระหว่างแบรกเก็ตและลวด โดยมีตัวแปรที่ต้องการศึกษา 6 ตัวคือ ขนาดและรูปร่างของลวดความกว้างและรูปแบบของแบรกเก็ต การทำมุมออร์เตอร์ที่สอง ระหว่างแบรกเก็ตกับลวดโค้งทางทันตกรรมจัดฟัน วัสดุที่ใช้ทำลวด แรงจากการมัดลวด และระยะระหว่างแบรกเก็ต หลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วพบว่า ในตัวแปรทั้งหมดที่ต้องการศึกษา การทำมุมออร์เตอร์ที่สองระหว่าง

แบรกเกิดกับลวดโค้งทางทันตกรรมจัดฟันจะมีอิทธิพลต่อแรงเสียดทานมากที่สุด ในกรณีที่มีการทำมุมระหว่างแบรกเกิดกับลวดไม่มาก โดยไม่ทำให้เกิดการยึดเหนี่ยวออร์เตอร์ที่สองระหว่างแบรกเกิดกับลวด แล้วแรงจากการมัดจะมีอิทธิพลต่อความเสียดทานสูง ส่วนในกรณีที่มีการทำมุมระหว่างแบรกเกิดกับลวดมาก ๆ จนเกิดการยึดเหนี่ยวออร์เตอร์ที่สองแล้ว พบว่าความแข็งตึงของลวดในการโค้งงอมีอิทธิพลในการพิจารณาแรงเสียดทานด้วยซึ่งความแข็งตึงของลวดในการโค้งงอนี้ ขึ้นกับขนาดพื้นที่หน้าตัดของลวด รูปปร่าง วัสดุที่ใช้ทำลวดและระยะระหว่างแบรกเกิด

Peterson, Spencer และ Andreason (1990) ได้ทำการศึกษาเพื่อดูว่าลวดไนตินอล ต้องการแรงในขณะไถลผ่านแบรกเกิดน้อยกว่าลวดเหล็กกล้าไร้สนิมจริงหรือไม่ โดยใช้ลวดไนตินอลและเหล็กกล้าไร้สนิม 3 ขนาดคือ ลวดกลมขนาด 0.020 นิ้ว ลวดเหลี่ยมขนาด 0.019 x 0.025 นิ้ว และลวดเหลี่ยมขนาด 0.021 x 0.025 นิ้ว แบรกเกิดเอียงทำมุมกับลวด 4 ระดับคือ 0, 5, 10 และ 15 องศา จากการทดลอง Peterson, Spencer และ Andreasen พบว่า

- เมื่อการทำมุมระหว่างแบรกเกิดกับลวดมากขึ้น แรงเสียดทานในขณะแบรกเกิดเริ่มเคลื่อนที่ไปตามลวดเหล็กกล้าไร้สนิม และลวดไนตินอลจะมากขึ้น
- เมื่อไม่มีการทำมุมระหว่างแบรกเกิดกับลวด จะไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างแรงที่ต้องใช้ในการทำให้แบรกเกิดเริ่มเคลื่อนที่ไปตามลวดไนตินอลและลวดเหล็กกล้าไร้สนิม
- ถ้าการทำมุมระหว่างแบรกเกิดกับลวดสูงขึ้นจาก 5 องศาถึง 10 องศา แล้วลวดเหล็กกล้าไร้สนิมต้องการแรงที่จะเอาชนะแรงเสียดทานมากกว่าลวดไนตินอล และเมื่อการทำมุมระหว่างแบรกเกิดกับลวดสูงถึง 15 องศา ลวดไนตินอล ขนาด 0.019 x 0.025 นิ้ว ต้องการแรงที่จะเอาชนะความเสียดทานน้อยกว่าลวดเหล็กกล้าไร้สนิมขนาดเดียวกันถึงร้อยละ 61

8. ภาวะเปื่อยและแห้ง

Thurow (1982) เคยเสนอแนะปัจจัย 2 ตัว ที่อาจจะช่วยลดแรงที่จำเป็น ต้องใช้ในการเคลื่อนฟันลง ปัจจัยทั้งสองคือน้ำลายและทำงานของฟันระหว่างการบดเคี้ยว

Thurow เชื่อว่าน้ำลายเป็นสารหล่อลื่นที่ดีมาก ส่วนการทำงานของฟันระหว่างการบดเคี้ยว จะทำให้เกิดสิ่งซึ่ง Thurow เรียกว่า ผลวอล์คกิง (Walking effect) แปรกเกิดจึง เคลื่อนไปตามลวดได้ง่ายขึ้น

Baker, Neiberg, Wiemer และ Hanna (1987) ได้ศึกษาทดลองเพื่อ ประเมินความเสียหายในลวดเหล็กกล้าไร้สนิมขนาดต่าง ๆ ที่เปลี่ยนไปจากภาวะแวดล้อม 3 ประการคือ ภาวะแห้ง, ภาวะเปียกด้วยน้ำลายเทียม และภาวะเปียกด้วยกลีเซอริน พบ ว่าน้ำลายเทียมเป็นสารหล่อลื่นที่ดีสามารถลดแรงเสียหายลงได้ร้อยละ 15 ถึงร้อยละ 19 แต่สำหรับกลีเซอริน ยูเอสพี เมื่อใช้เป็นสารหล่อลื่น ปรากฏว่าไม่มีประสิทธิภาพในการลด แรงเสียหายเลย เหตุที่กลีเซอรินไม่ได้ช่วยลดความเสียหายเลย เป็นเพราะความหนืด ของกลีเซอริน กลีเซอรินมีความหนืดมากกว่าน้ำลายเทียมถึง 23 เท่า กลีเซอรินจึงไม่ เหมาะใช้ในการใช้เป็นสารหล่อลื่น

Stannard, Gau และ Hanna (1986) ได้ทำการศึกษาลัมประสิทธิ์ความเสียหายจลน์ของลวดเหล็กกล้าไร้สนิม ลวดบีตา-ติตาเนียม ลวดนิเกิล-ติตาเนียม และ ลวดโลหะผสมโคบอลต์-โครเมียม-นิเกิล ขนาด 0.017x0.025 นิ้ว ที่ไถลผ่านที่จับเหล็ก กล้าไร้สนิมผิวเรียบ และที่จับเตตราฟลูออโรเอธิลีน ซึ่งมีชื่อการค้าว่า เทฟลอน การวัด ลัมประสิทธิ์ความเสียหายจลน์ดังกล่าว ทำการทดลองทั้งภาวะแห้งและภาวะเปียกด้วย น้ำลายเทียม โดยให้ลวดเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 1 เซนติเมตรต่อนาที

พบว่าแรงเสียหายจลน์ และลัมประสิทธิ์ความเสียหายจลน์สูงขึ้นตามขนาด ของแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นลวดชนิดใดก็ตาม ในภาวะแห้งนั้นลวดเหล็กกล้า ไร้สนิมที่ไถลผ่านเทฟลอนมีลัมประสิทธิ์ความเสียหายน้อยมาก ลวดบีตา-ติตาเนียมที่ไถลผ่าน ที่จับเหล็กกล้าไร้สนิมผิวเรียบมีลัมประสิทธิ์ความเสียหายน้อย ลวดเหล็กกล้าไร้สนิมที่ไถล ผ่านที่จับเหล็กกล้าไร้สนิมผิวเรียบมีลัมประสิทธิ์ความเสียหายน้อยจนถึงปานกลาง สำหรับ ลวดโลหะผสมโคบอลต์-โครเมียม-นิเกิลที่ไถลผ่านที่จับเหล็กกล้าไร้สนิมผิวเรียบ มีลัมประสิทธิ์ ความเสียหายสูง

ในภาวะเปียกด้วยน้ำลายเทียมก็ให้ผลคล้าย ๆ กัน โดยพบว่าลวดเหล็กกล้า ไร้สนิมที่ไถลผ่านเทฟลอนมีลัมประสิทธิ์ความเสียหายน้อยที่สุด ตามด้วยลวดบีตา-ติตาเนียม และลวดเหล็กกล้าไร้สนิมที่ไถลผ่านที่จับเหล็กกล้าไร้สนิมผิวเรียบ ส่วนลวดนิเกิล-ติตาเนียม

และลวดโลหะผสม โคบอลต์-โครเมียม-นิกเกิลที่ไหลผ่านที่จับเหล็กกล้าไร้สนิมผิวเรียบ มีสัม-
ประสิทธิ์ความเสียหายค่อนข้างสูง ในการทดลองในภาวะเปียกด้วยน้ำลายเทียมนี้ ตัวน้ำลาย
เทียมเองจะเพิ่มความเสียหายให้กับลวดเหล็กกล้าไร้สนิม ลวดบีตา-ดิดาเนียมและลวดนิกเกิล-
ดิดาเนียมเมื่อไหลผ่านที่จับเหล็กกล้าไร้สนิมผิวเรียบ แต่น้ำลายเทียมไม่ได้เพิ่มความเสียหาย
ในกรณีที่ลวดเหล็กกล้าไร้สนิม ไหลผ่านเพฟลอนและในกรณีที่ลวดโลหะผสม โคบอลต์-โครเมียม-
นิกเกิล ไหลผ่านที่จับเหล็กกล้าไร้สนิมผิวเรียบ

ตามปกติของเหลวจะช่วยลดความเสียหายระหว่างผิวสัมผัสลง แต่ในการ
ศึกษานี้ปรากฏว่า น้ำลายเทียมทำให้สัมประสิทธิ์ความเสียหายจลน์ของลวดเหล็กกล้าไร้สนิม
ลวดบีตา-ดิดาเนียม และลวดนิกเกิล-ดิดาเนียมเพิ่มขึ้น แต่ไม่เปลี่ยนแปลงสัมประสิทธิ์ความ
เสียหายจลน์ของลวดโลหะผสม โคบอลต์-โครเมียม-นิกเกิล หรือเพฟลอนเลย ทั้งนี้
Stannard, Gau และ Hanna คิดว่าเป็นไปตามทฤษฎีการยึดติดของความเสียหาย
ของ Robinowics ที่อธิบายว่าน้ำและของเหลวที่มีประจุไฟฟ้า ทำให้เกิดการยึดติดหรือมี
การดึงดูดกันระหว่างชนิดไอออน การยึดเกาะของผิวสัมผัสที่ไม่ราบเรียบจึงเกิดในน้ำลายได้
ง่าย ดังนั้นแรงที่จำเป็นต้องใช้ในการทำลายแรงดึงดูดดังกล่าวจึงสูงซึ่งปรากฏการณ์เช่นนี้
สามารถพบได้ในวัสดุทางทันตกรรมชนิดอื่น ๆ ด้วย

ในการศึกษาของ Pratten, Popli, Germane และ Gunsolley (1990)
ที่ทำการศึกษาเปรียบเทียบความเสียหายระหว่างแบรกเก็ตเซรามิกและแบรกเก็ตเหล็กกล้า
ไร้สนิม พบว่าน้ำลายเทียมเป็นตัวเพิ่มความเสียหายเสถียรเมื่อเทียบกับอากาศอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ การศึกษาของ Pratten และคณะ ให้ผลต่างไปจากการศึกษาของ Baker,
Neilberg, Weimer และ Hanna ที่เป็นเช่นนี้ Pratten และคณะ คิดว่ามีสาเหตุมา
จากแรงที่เกิดขึ้นระหว่างแบรกเก็ตกับลวด ในกรณีที่ไม่มีแรงเกิดขึ้นระหว่างแบรกเก็ตกับลวด
น้อย น้ำลายจะทำหน้าที่เป็นสารหล่อลื่น แต่ถ้ามีแรงเกิดขึ้นระหว่างแบรกเก็ตกับลวดสูง
น้ำลายจะถูกดันออกจากจุดสัมผัสระหว่างแบรกเก็ตกับลวด จึงมีผลทำให้เกิดความต้านทาน
แบบเฉือนขึ้น

9. ความขรุขระของพื้นผิวลวด

การศึกษาภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด Garner,

Allai และ Moore (6) พบว่าลวดเหล็กกล้าไร้สนิมมีผิวขรุขระน้อยกว่าลวดไนตินอล และลวดบิตา-ติตาเนียม Pratten, Popli, Germane และ Gunsolley (1990) ก็พบว่าลวดเหล็กกล้าไร้สนิมมีผิวขรุขระน้อยกว่าลวดไนตินอล นอกจากนี้ Drescher, Bourauel และ Schumacher (21) ก็พบว่าลวดเหล็กกล้าไร้สนิมและลวดเอลจิลอยมีสภาพผิวใกล้เคียงกัน และมีความขรุขระน้อยกว่าลวดไนตินอลกับลวดบิตา-ติตาเนียมด้วย

Kusy, Whitley, Mayhew และ Buckthal (1990) ได้ใช้เลเซอร์สเปกโตรสโกปี แบบสเปกคูลาร์ รีเฟลกแทนซ์ เพื่อศึกษาลักษณะผิวของลวด 4 ประเภทที่นิยมใช้กันคือ ลวดเหล็กกล้าไร้สนิม ชื่อการค้า ไฮ-ที, ลวดโลหะผสมโคบอลต์-โครเมียม-นิกเกิล ชื่อการค้า เอลจิลอยสีฟ้าและเอลจิลอยสีเหลือง, ลวดบิตา-ติตาเนียม ชื่อการค้า ทีเอ็มเอ และลวดนิกเกิล-ติตาเนียม ชื่อการค้า ติตาแนล และลวดไนตินอล พบว่า ลวดไฮ-ที ที่มีผิวราบเรียบที่สุด ตามด้วยลวดเอลจิลอยสีฟ้า ลวดเอลจิลอยสีเหลือง ลวดทีเอ็มเอ ลวดติตาแนล และลวดไนตินอล ตามลำดับ สำหรับลวดนิกเกิล-ติตาเนียม 2 ชนิดที่มีสภาพผิวต่างกันนั้น Kusy และคณะสรุปว่าเกิดจากรวมวิธีในการขัดซึ่งบริษัทแลนเซอร์แปซิฟิก ผู้ผลิตลวดติตาแนลอ้างว่าลวดติตาแนลได้ผ่านการขัดมาเป็นอย่างดีสามารถลดแรงเสียดทานลงได้ถึงร้อยละ 50

Kusy และ Whitley (1990) วัดความขรุขระของลวดทางทันตกรรมจัดฟัน 4 ชนิดคือ ลวดเหล็กกล้าไร้สนิม ลวดโลหะผสมโคบอลต์-โครเมียม-นิกเกิล ลวดนิกเกิล-ติตาเนียม และลวดบิตา-ติตาเนียม แล้ววัดความขรุขระของแบร็กเก็ตเหล็กกล้าไร้สนิมด้วยวิธีสเปกคูลาร์รีเฟลกแทนซ์ พบว่าค่าออฟติคัล อาร์เอ็มเอส เท่ากับ 0.04, 0.012, 0.22, 0.14 และ 0.15 m ตามลำดับ จากนั้น Kusy และ Whitley ได้นำลวดทั้ง 4 ชนิด แบ่งเป็น 3 กลุ่ม จำนวนเท่า ๆ กัน นำไปขัดตามวิธีโลหศาสตร์มาตรฐาน ให้แต่ละกลุ่มมีค่าอาร์เอ็มเอส 0.22, 0.14 และ 0.030 m แล้วจึงนำลวดทั้งสามกลุ่มไปทดสอบหาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์ พบว่าการขัดให้ผิวของลวดขรุขระน้อยลงไม่ได้ทำให้ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์ต่ำลงไปด้วย พวกเขาคิดว่าน่าจะมีปัจจัยอื่นที่มีบทบาทสำคัญ เช่น สัมพรรคภาพทางเคมี ความเร็วในการไกล ตลอดจนน้ำลายที่อาจมีอิทธิพลต่อความเสียดทาน

10. การกักร่อนของลวดทางทันตกรรมจัดฟัน

Riley, Garrett และ Moon (1979) ได้ทำการทดลองเพื่อศึกษาอิทธิพลของขนาดลวด วัสดุที่ใช้ทำแบรคเก็ต ชนิดของการมัด และเวลาในการมัดที่มีผลต่อขนาดของแรงเสียดทาน พบว่าการมัดลวดโค้งทางทันตกรรมจัดฟันในน้ำกลั่น แรงเสียดทานจะเพิ่มขึ้นตามเวลาเนื่องจากการกักร่อนเกิดขึ้น

Sarkar, Redmond, Schwaninger และ Goldberg (1979) ได้ทำการทดสอบการกักร่อนของลวดทางทันตกรรมจัดฟัน 4 ชนิด คือ ลวดเหล็กกล้าไร้สนิมชื่อเพอร์มาโครม ของบริษัทยูนิเทค คอร์ปอเรชัน ลวดโลหะผสมโคบอลต์-โครเมียม-นิกเกิลชื่อเอลจิลอย ของบริษัทรอกกี เมทาเพน ออร์โธดอนติกส์ ลวดบีตา-ติตาเนียม ของบริษัทออร์มโก คอร์ปอเรชัน และลวดไนตินอล ของบริษัทยูนิเทค คอร์ปอเรชัน การทดสอบดังกล่าวทำในสารละลายเกลือแกง 1 เปอร์เซ็นต์ แล้วทำอิเล็กโทรเคมีคัล ไซคลิก โพลาริเซชัน ที่ความต่างศักย์ -500 ถึง $+300$ mV จากการทดสอบพบว่าลวดเพอร์มาโครม ลวดเอลจิลอย และลวดบีตา-ติตาเนียม ไม่มีการกักร่อน ส่วนลวดไนตินอลแสดงการกักร่อนที่ความต่างศักย์ $+150$ mV ซึ่งเมื่อใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดตรวจ จะพบว่าลวดไนตินอลมีการกักร่อนเป็นหลุม

Sarker และ Schwaninger (1980) ได้ศึกษาลักษณะการกักร่อนของลวดไนตินอลภายหลังจากใช้งานในคลินิกแล้ว 3 สัปดาห์ถึง 5 เดือน โดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด และการวิเคราะห์การกระจายพลังงานของรังสีเอกซ์ พบว่าลวดไนตินอลดังกล่าวมีการกักร่อนเป็นหลุมกลม ๆ มากมาย และยังพบผลผลิตของการกักร่อน บนลวดไนตินอลแต่ละเส้นด้วย ซึ่งเมื่อทำการพิสูจน์แล้วจะพบว่าผลผลิตของการกักร่อนนั้นเต็มไปด้วยติตาเนียม อาจจะเป็นออกไซด์ผสมของติตาเนียมและนิกเกิลก็ได้ สำหรับลวดไนตินอลที่หักนั้นจะพบว่าพื้นผิวตรงบริเวณที่หักจะมีลักษณะเป็นหลุมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน ซึ่งดูเหมือนว่าเป็นผลมาจากช่องว่างเล็ก ๆ ที่รวมกันภายในบริเวณขอบเกรน

Clubardm von Fraunhofer และ Kuflinec (1980) ได้ศึกษาการกักร่อนของลวด 4 ชนิด คือ ลวดเหล็กกล้าไร้สนิม ลวดโลหะผสมโคบอลต์-โครเมียม-นิกเกิล ลวดบีตา-ติตาเนียม และลวดไนตินอล โดยวิธีวัดความต้านทานการเกิดโพลาริเซชัน

และซีโค วิซิสแตนส์ แอมเมตตรีย์ พบว่าลวดบิตา-ติตาเนียม และลวดโลหะผสมโคบอลต์-โครเมียม-นิกเกิล มีความต้านทานการกัดกร่อนดีกว่าลวดเหล็กกล้าไร้สนิม ส่วนลวดไนตินอล มีความต้านทานการกัดกร่อนต่ำกว่าลวดเหล็กกล้าไร้สนิมและแสดงแนวโน้มที่จะเกิดหลุมบนผิวลวดได้ง่าย

Schwaninger, Sarkar และ Forter (1982) ได้ทำการศึกษาคูณสมบัติทางกายภาพ ของลวดไนตินอลทั้งก่อนและหลังการแช่ในสารละลายเกลือแอง 1 เปอร์เซนต์ นานถึง 11 เดือน พบว่าลวดไนตินอลมีการกัดกร่อนให้เห็น แต่คุณสมบัติทางกายภาพของลวดไม่แตกต่างกัน แสดงว่าการกัดกร่อนไม่มีผลต่อคุณสมบัติทางกายภาพของลวดไนตินอลและเมื่อตรวจดูพื้นผิวบริเวณที่หักหลังการตัด 90 องศาหลาย ๆ ครั้งด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดพบว่าพื้นผิวบริเวณที่หักมีลักษณะไม่ต่างกัน โดยพื้นผิวที่หักดังกล่าวจะเริ่มเกิดจากบริเวณที่มีความบกพร่องบนพื้นผิวลวดไนตินอลเกิดจากกรรมวิธีการผลิตไม่ได้เป็นผลมาจากการกัดกร่อน

Edie, Andreasen และ Zaytoun (1981) ได้ทำการศึกษากการกัดกร่อนของพื้นผิวลวดไนตินอลและลวดเหล็กกล้าไร้สนิมภายหลังการใช้งานในคลินิกแล้วเป็นเวลา 1-8 เดือน พวกเขาพบว่าโดยทั่วไปลวดเหล็กกล้าไร้สนิมมีผิวราบเรียบกว่าลวดไนตินอล ลวดไนตินอลมีพื้นผิวเป็นลูกคลื่น ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดของลวดไนตินอลทั้งก่อนและหลังการใช้งานในคลินิก ไม่พบความแตกต่างกันเลย เมื่อทำการวัดปริมาณออกซิเจนที่พื้นผิวลวดแล้วก็พบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างลวดทั้งสองชนิด แสดงว่าไม่มีเหตุผลใดน่าเชื่อว่าลวดไนตินอลเกิดการกัดกร่อนได้ง่ายกว่าลวดเหล็กกล้าไร้สนิมเมื่อมีการใช้งานในคลินิก

Mayhew และ Kusy (1988) ได้ทำการศึกษาคูณสมบัติเชิงกล และลักษณะพื้นผิวของลวดไนตินอลและลวดติตาเนลทั้งก่อนและหลังการทำให้ปราศจากเชื้อ 3 วิธี ซึ่งผ่านการยอมรับจากสมาคมทันตแพทย์อเมริกัน คือความร้อนแห้ง ไอพอร์มัลดีไฮด์แอลกอฮอล์ และเครื่องนึ่งอัดไอน้ำ Mayhew และ Kusy พบว่าการทำให้ปราศจากเชื้อไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเชิงกลและลักษณะพื้นผิวในลวดไนตินอลและลวดติตาเนล เมื่อทำเลเซอร์ สเปกโทรสโกปีเปรียบเทียบกันระหว่างลวดไนตินอลกับลวดติตาเนล พบว่าลวดไนตินอลมีสเปกคูลาร์ รีเฟลกทิวิตี้อยู่ที่ $1 - 4.6 \mu\text{W}$ ส่วนลวดติตาเนลมีสเปกคูลาร์

รีเฟลกทิวิตี้อยู่ที่ $7.0-16.6 \mu W$ แสดงว่าลวดตีตาแนลมีผิวราบเรียบกว่าลวดไนตินอล และถ้าทำการวัดความแข็งแรงระหว่างลวดไนตินอลและลวดตีตาแนลแล้ว ลวดไนตินอลมีความแข็งแรงสูงกว่าประมาณร้อยละ 10

Buckthal และ Kusy (1988) ได้ศึกษาคุณสมบัติเชิงกลและลักษณะพื้นผิวของลวดไนตินอลและลวดตีตาแนล ทั้งก่อนและหลังการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ 3 ชนิดซึ่งผ่านการยอมรับจากสมาคมทันตแพทย์อเมริกันแล้วคือ 2 เปอร์เซ็นต์กรดกลูทาร์ลดีไฮด์ คลอรีน ไดออกไซด์ และไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ พบว่าน้ำยาฆ่าเชื้อทั้ง 3 ชนิดไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเชิงกลและลักษณะพื้นผิวในลวดไนตินอลและลวดตีตาแนล เมื่อทำเลเซอร์ สเปกโทรสโกปีแล้ว ลวดตีตาแนลมีสเปกคูลาร์ รีเฟลกทิวิตี้น้อยกว่าลวดไนตินอลประมาณ 5 เท่า และเมื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติเชิงกลระหว่างลวดไนตินอลกับลวดตีตาแนล พบว่าลวดไนตินอลมีความแข็งแรงและความแข็งตึงสูงกว่าลวดตีตาแนล

11. การเคลือบผิวลวด

Greenberg และ Kusy (1979) ได้ศึกษาหาสารเคลือบผิว ลวดทางทันตกรรมจัดฟัน เพื่อลดความเสียหายและปรับปรุงคุณสมบัติในการต้านทานการสึกกร่อน โดยใช้เมทัลโพลีเมอร์ คอมโพลีเมอร์ โคทติ้ง เคลือบบนลวดเหล็กกล้าไร้สนิม และใช้พีทีเอฟอี เบสส์ โคทติ้ง เคลือบบนลวดโลหะผสมโคบอลต์-โครเมียม-นิกเกิลที่มีความหนาเท่า ๆ กันตลอด จากนั้นนำลวดที่ผ่านการเคลือบผิวแล้วไปทดสอบหาลัมประสิทธิ์ความเสียหาย พบว่าลัมประสิทธิ์ความเสียหายของลวดเหล็กกล้าไร้สนิมที่เคลือบด้วยเมทัลโพลีเมอร์ คอมโพลีเมอร์ โคทติ้งเท่ากับ 0.073 ลัมประสิทธิ์ความเสียหายของลวดโลหะผสมโคบอลต์-โครเมียม-นิกเกิลที่เคลือบด้วยพีทีเอฟอี เบสส์ โคทติ้งเท่ากับ 0.028 เมื่อเทียบกับลวดทั้งสองชนิดที่ไม่ได้เคลือบผิวซึ่งมีลัมประสิทธิ์ความเสียหาย 0.162 ซึ่ง Greenberg และ Kusy ให้ความเห็นว่าควรการศึกษาเพิ่มเติมอีก

Kusy, Andrews และ Norling (1989) ได้ทำการศึกษาเพื่อดูว่าการฉาบด้วยโลหะ และการฝังไอออน สามารถลดลัมประสิทธิ์ความเสียหายลงได้หรือไม่ โดยใช้ลวดเหลี่ยมขนาด 0.018×0.025 นิ้ว 4 ชนิด คือ ลวดเหล็กกล้าไร้สนิม ลวดโลหะ

ผสมโคบอลต์-โครเมียม-นิกเกิล ลวดนิกเกิล-ิตาเนียม ลวดบีตา-ิตาเนียม เคลื่อนที่ผ่านแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิม 5 ประเภท คือ แผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมธรรมดา แผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมที่ผ่านการฝังไอออนไนโตรเจน แผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมที่ฉาบด้วย $Al_2O_3 + Ti C$ แผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมฉาบด้วย $Al_2 O_3$ และแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมฉาบด้วย $Ti B_2$ ตามลำดับ

ผลจากการทดลองพบว่าสัมประสิทธิ์ความเสียหายจลน์ของลวดเหล็กกล้าไร้สนิม ลวดโลหะผสมโคบอลต์-โครเมียม-นิกเกิล ลวดนิกเกิล-ิตาเนียม ลวดบีตา-ิตาเนียมที่เคลื่อนผ่านแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมธรรมดาเท่ากับ 0.16, 0.14, 0.24 และ 0.32 ตามลำดับ ในขณะที่ลวดเหล็กกล้าไร้สนิมที่เคลื่อนผ่านแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมซึ่งผ่านการฝังไอออนไนโตรเจน สัมประสิทธิ์ความเสียหายจลน์ลดลงเหลือ 0.12 กรณีลวดบีตา-ิตาเนียมเคลื่อนผ่านเหล็กกล้าไร้สนิมที่ฉาบด้วย $Al_2 O_3 + Ti C$ สัมประสิทธิ์ความเสียหายจลน์ลดลงเหลือ 0.18 แต่ไม่พบว่าการฝังไอออนไนโตรเจนและการฉาบผิวโลหะด้วย $Al_2 O_3 + Ti C$ $Al_2 O_3$ หรือ $Ti B_2$ ช่วยลดสัมประสิทธิ์ความเสียหายจลน์ของลวดโลหะผสมโคบอลต์-โครเมียม-นิกเกิล และลวดนิกเกิล-ิตาเนียมลงได้เลย

Kusy, Andrews และ Norling ให้ความเห็นหลังจากสรุปผลการทดลองว่า วัสดุที่ต้านทานการสึกหรอไม่จำเป็นต้องช่วยลดสัมประสิทธิ์ความเสียหายจลน์ลง ในการศึกษานี้พบว่า การฝังไอออนไนโตรเจนมีประโยชน์

12. ความเร็วในการเคลื่อนที่

Kusy และ Whitley (1989) ศึกษาผลของความเร็วในการไถลของลวดที่อาจมีผลต่อสัมประสิทธิ์ความเสียหาย โดยใช้ลวดเหล็กกล้าไร้สนิม 4 ชนิดคือ ลวดเหล็กกล้าไร้สนิม 0.018×0.025 นิ้ว ชื่อการค้าสเตนดาร์ด เรกแทงกูลาร์ ของบริษัทยูนิเทค คอร์ปอเรชัน ลวดโลหะผสมโคบอลต์-โครเมียม-นิกเกิลขนาด 0.018×0.025 นิ้ว ชื่อเอลจิลอยซีเหลืองของบริษัทรอกกี เมทาเน ออร์โธดอนติกส์ ลวดนิกเกิล-ิตาเนียมขนาด 0.018×0.025 นิ้ว ชื่อ ไนตินอล เอสอี ของบริษัทยูนิเทค คอร์ปอเรชัน และลวดบีตา-ิตาเนียม ขนาด 0.017×0.025 นิ้ว ชื่อทีเอ็มเอ ของบริษัทออร์มโก คอร์ปอเรชัน ดึงลวดเหล็กกล้า 2 ชนิดแรกไถลผ่านเหล็กกล้าไร้สนิมที่ผ่านการขัดตามวิธีโลหะศาสตร์มาตรฐานด้วยกระดาษซิลิคอน คาร์ไบด์

เป็ยก จนมีความเรียบถึงหมายเลข 400 (400 grit) แล้วทำการดิ่งลวดเหลี่ยม 2 ชนิดหลังผ่านเหล็กกล้าไร้สนิมชนิดเดียวกันที่ผ่านการขัดตามวิธีโลหศาสตร์มาตรฐานด้วย กระดาษซิลิคอน คาร์ไบด์เป็ยก จนมีความเรียบถึงหมายเลข 600 (600 grit) ซึ่งแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมที่ผ่านการขัดจนมีความเรียบถึงหมายเลข 400 และ 600 นี้จะมีความเรียบมากกว่าแบรกเก็ตทั่ว ๆ ไป

ดิ่งลวดเหลี่ยมทั้ง 4 ชนิดผ่านแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมด้วยความเร็ว 10, 0.1, 5×10^{-2} , 5×10^{-3} และ 5×10^{-4} มิลลิเมตรต่อนาทีตามลำดับ ผลจากการทดลองพบว่า เมื่อความเร็วในการเคลื่อนที่ลดลงนั้น สัมประสิทธิ์ความเสียหายสถิตและสัมประสิทธิ์ความเสียหายจลน์ของลวดเหล็กกล้าไร้สนิมและลวดนิเกิล-ติตาเนียม จะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง แต่สัมประสิทธิ์ความเสียหายสถิตและสัมประสิทธิ์ความเสียหายจลน์ของลวดโลหะผสม โคบอลต์-โครเมียม-นิเกิลจะมีค่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ส่วนสัมประสิทธิ์ความเสียหายสถิตและสัมประสิทธิ์ความเสียหายจลน์ของลวดปีตา-ติลาเนียมกลับมีค่าลดลง และเมื่อนำผลการทดลองไปวิเคราะห์แล้วจะพบว่าลวดเหล็กกล้าไร้สนิมที่ไกลผ่านแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมมีค่าสัมประสิทธิ์ความเสียหายต่ำสุด ในขณะที่ลวดปีตา-ติตาเนียมที่ไกลผ่านแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมมีค่าสัมประสิทธิ์ความเสียหายสูงสุดและมีความไม่แน่นอนสูงสุดด้วย

การลดความเสียหายในเครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่น

Thurrow (1982) แนะนำว่า แรงที่มีปริมาณมากกว่าแรงเสียหายสถิต ทำให้เกิดการไถลตัวของลวดผ่านร่องแบรกเก็ตได้ แต่แรงที่มีปริมาณมาก ๆ ก็ไม่ได้ช่วยให้ฟันเคลื่อนที่มากไปด้วย แรงที่มากเกินไปอาจทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมหลักยึดได้ Thurrow ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า การเพิ่มแรงในการเคลื่อนฟันไม่ได้ช่วยลดความเสียหายลง เนื่องจากแรงเสียหายเป็นปฏิภาคกับแรงระหว่างผิวสัมผัส การเพิ่มแรงในการเคลื่อนฟันจึงทำให้ความเสียหายเพิ่มขึ้นด้วย

การหลีกเลี่ยงหรือลดความเสียหายในเครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่น ให้น้อยลงนั้น Proffit และ Fields (1986) Drescher, Bourauel และ Schumacher (1989) แนะนำให้ตัดสปริง ลูบ เข้าไปในลวดโค้งทางทันตกรรมจัดฟัน เพื่อให้ส่วนของลวดเคลื่อนที่พา

ฟันไปด้วย แทนที่จะใช้วิธีทำให้ฟันเคลื่อนไกลไปตามลวดโค้งทางทันตกรรมจัดฟัน สปริง ลูป ดึงกล่าวอาจเป็นรีแทรกชัน สปริง หรือโคลสซิง ลูป ก็ได้ นอกจากนี้ Frank และ Nikolai (2) Proffit และ Fields (13) Thurow (18) เสนอให้ใช้ลวดที่มีขนาดเล็กกว่าร่องแบรคเก็ตในกรณีที่ต้องการลดความเสียดทานลง

Frank และ Nikolai (1980) ยังให้ข้อคิดเห็นต่อไปอีกว่า ในกรณีที่ไม่มีการยึดเหนี่ยวออร์เตอร์ที่สอง เราสามารถที่จะทำการเคลื่อนฟันได้ง่ายมากโดยการทำให้มีแรงจากการมัดและให้มีพื้นที่สัมผัสระหว่างแบรคเก็ตกับลวดน้อยที่สุด ซึ่งควรพิจารณาใช้แบรคเก็ตแบบเบรกและเอตจัลลือคร่วมกับลวดกลมขนาดเล็ก ๆ เพราะเกิดความเสียดทานน้อยมาก ส่วนในกรณีที่มีการยึดเหนี่ยวออร์เตอร์ที่สองระหว่างการดึงฟันเข้าไปตามลวดโค้งทางทันตกรรมจัดฟัน เราสามารถลดความเสียดทานให้น้อยลงได้ด้วยการ

- เพิ่มพื้นที่สัมผัสระหว่างลวดกับร่องแบรคเก็ต
- เพิ่มความแข็งดึงของลวดในการโค้งงอให้มากที่สุด
- ลดความกว้างของแบรคเก็ตลงให้เหลือน้อยที่สุด สำหรับการดึงฟันเข้า

ด้วยวิธีเอตจัลวอลล์ Frank และ Nikolai (1980) แนะนำให้ใช้ลวดเหลี่ยมขนาดใหญ่ร่วมกับแบรคเก็ตแคบ ๆ

Garner, Allai และ Moore (1986) แนะนำเอาไว้ว่าระหว่างการดึงฟันเข้า ถ้าต้องการลวดที่มีความแข็งดึงสูง ควรใช้ลวดเหล็กกล้าไร้สนิมมากกว่าลวดไนตินอล หรือลวดบีตา-ดิตาเนียม ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมหลักยึด ควรพิจารณาในการใช้ลวดไนตินอลและลวดบีตา-ดิตาเนียม ให้ดีเนื่องจากมีความต้านทานในการเคลื่อนที่มากกว่า

Kapilla, Angolkar, Duncanson Jr. และ Nanda (1990) แนะนำให้ใช้หลักการเปลี่ยนแปลงแรงเสียดทานที่เกิดในเครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่นบริเวณต่าง ๆ เพื่อป้องกันหรือส่งเสริมการเคลื่อนที่ของหลักยึดไปทางด้านใกล้กลาง ในกรณีที่ต้องการควบคุมหลักยึดดี ๆ ควรทำให้เกิดความเสียดทานระหว่างแบรคเก็ตกับลวดที่ฟันเข้าน้อย ๆ และทำให้เกิดความเสียดทานระหว่างแบรคเก็ตกับลวดที่ฟันหลังมาก ๆ ความเสียดทานที่ฟันหลังจะทำหน้าที่ต้านการเคลื่อนที่ของฟันหลังไปทางด้านใกล้กลาง เช่น อาจใช้ลวดเหลี่ยมไนตินอลขนาด 0.016 x 0.016 นิ้ว ร่วมกับแบรคเก็ตขนาดร่อง 0.018 นิ้ว แบบ

มีเดียม ทวินที่พื้นเขียว และใช้แบรกกัดขนาดร่อง 0.018 นิ้วแบบไวด์ทวินที่พื้นกรามและพื้นกรามน้อย ซึ่งในกรณีนี้ความเสียหายที่พื้นหลังจะมากกว่าความเสียหายที่พื้นเขียว ประมาณ 2 เท่า สำหรับกรณีที่ต้องการการควบคุมหลักยึดน้อย ๆ ก็ควรทำให้ความเสียหายระหว่างแบรกกัดและลวดที่พื้นเขียวมีมากกว่าพื้นหลัง เช่น อาจจะใช้ลวดโลหะผสม โคบอลต์-โครเมียม-นิกเกิลขนาด 0.019 x 0.025 นิ้วร่วมกับแบรกกัดขนาดร่อง 0.022 นิ้วแบบมีเดียม ทวินที่พื้นเขียว และใช้แบรกกัดขนาดร่อง 0.022 นิ้วแบบไวด์ ทวินที่พื้นหลัง เป็นต้น

Pratten, Popli, Germane และ Gunsolley (1990) แนะนำว่าควรพิจารณาเลือกใช้แบรกกัดชนิดต่าง ๆ ให้ดี การใช้แบรกกัดเซรามิกจำเป็นต้องใช้แรงในการเคลื่อนพื้นมากขึ้น มิฉะนั้นก็ต้องพยายามลดแรงจากการมัตลวดให้น้อยลง

Tidy (1989) แนะนำให้ลดความเสียหายลงโดยการใช้แบรกกัดที่มีขนาดกว้างและเลือกใช้ลวดเหล็กกล้าไร้สนิมแทนที่จะใช้ลวดไนติเนอลหรือลวดบีตา-ติตาเนียม และให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าลวดกลมให้ความเสียหายน้อยกว่าลวดเหลี่ยม ในกรณีที่แบรกกัดอยู่นอกแนวการเรียงตัวของฟันเท่านั้น ที่เป็นเช่นนั้นเพราะลวดกลมไม่มีทอร์คซึ่งมีฤทธิ์เหมือนลวดเหลี่ยม ถ้าแบรกกัดอยู่นอกแนวการเรียงตัวของฟัน การใช้ลวดเหลี่ยมจะเกิดทอร์คซึ่งมีฤทธิ์ทำให้เกิดความเสียหายมาก แต่ถ้าแบรกกัดมีการเรียงตัวที่ดีแล้ว ลวดกลม หรือลวดเหลี่ยมให้ความเสียหายต่างกันน้อยมาก ในทางคลินิกจึงไม่จำเป็นต้องใช้ลวดกลมหรือทำให้ลวดเหลี่ยมในส่วนข้างแก้มมีลักษณะกลมมนเพื่อลดความเสียหาย แต่ควรจะใช้ลวดเหลี่ยมแล้วปล่อยให้ฟันที่ปรับตัวหลาย ๆ เดือนก่อนที่จะเริ่มดึงฟันให้เคลื่อนที่

ในกรณีที่ทำการเคลื่อนฟันไปตามลวดโค้งทางทันตกรรมจัดฟันโดยใช้แบรกกัดขนาดร่อง 0.018 นิ้วนั้น Drescher Bourauel และ Schumacher (1989) แนะนำให้ใช้แบรกกัดกว้าง (4.2 มิลลิเมตร) หรือแบรกกัดขนาดกลาง (3.3 มิลลิเมตร) หลีกเลี่ยงการใช้ลวดที่มีผิวขรุขระ เช่น ลวดไนติเนอล ลวดบีตา-ติตาเนียม เลือกใช้ลวดเหลี่ยมขนาด 0.016x0.022 นิ้ว เนื่องจากลวดเหลี่ยมขนาด 0.016x0.022 นิ้วให้แรงเสียหายเท่า ๆ กับลวดกลมขนาด 0.016 นิ้วแต่ควบคุมการเคลื่อนฟันได้ดีกว่า นอกจากนี้ยังต้องพยายามเสริมหรือเพิ่มเติมหลักยึดให้เหมาะสมมากขึ้นด้วย

แรงเสียดทานสถิต เป็นแรงที่น้อยที่สุดที่ต้องการให้เริ่มเคลื่อนจากภาวะหยุดนิ่ง
(Omana, Moore and Bagby, 1992)

แรงเสียดทานจลน์ เป็นแรงที่ต้านการเคลื่อนของวัตถุที่ไถลผ่านกันด้วยอัตราเร็ว
คงที่

ในทางทันตกรรมจัดฟัน การเคลื่อนที่ฟันไปตามลวดโค้งจะเป็นวงจรการเกิด
ทึบปิงและตั้งตรงหลาย ๆ ครั้ง เคลื่อนที่ทีละน้อย ๆ

ดังนั้นการปิดช่องว่างในทางจัดฟันจึงขึ้นกับแรงเสียดทานสถิตมากกว่าแรงเสียดทานจลน์
(Nikolai, 1980)

การเกิดแรงเสียดทานในเครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่นนั้น เป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะ
หลีกเลี่ยงได้ ในขณะที่ฟันเคลื่อนที่ไปตามลวดนั้นจะเกิดแรงเสียดทานต้านการเคลื่อนที่ขึ้นที่
ผิวสัมผัสของแบรคเก็ตกับลวด เช่น แรงเสียดทานที่เกิดในขณะดึงฟันเข้าชิดไปตามลวดโค้ง
เพื่อปิดช่องว่างในตำแหน่งที่ถอนฟันแรกน้อยซี่แรกไป หรืออาจเกิดแรงเสียดทานในขณะ
ทำการดึงรั้งฟันหน้า เมื่อลวดเคลื่อนผ่านแบรคเก็ตฟันหลังและหลุดด้านข้างแก้ม นั่นคือต้อง
ให้ฤทธิ์เกินกว่าแรงที่จะพอเพียงให้เกิดการเคลื่อนฟันเพียงอย่างเดียว ซึ่งในทางปฏิบัติควร
คำนึงว่า เครื่องมือส่วนไหนที่จะมีแรงเสียดทาน และแรงที่จะสูญเสียไปในเครื่องมือที่ใช้
เคลื่อนฟัน

สรุปปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเสียดทานในเครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่น

1. ความกว้างของแบรคเก็ต
2. ขนาดของร่องแบรคเก็ต
3. ขนาดของลวด
4. แรงจากการมัดลวดโค้งเข้ากับร่องแบรคเก็ต
5. วัสดุที่ใช้ทำลวด
6. วัสดุที่ใช้ทำแบรคเก็ต
7. การทำมุมกันระหว่างแบรคเก็ตกับลวดโค้ง
8. ภาวะเปียกและแห้ง
9. ความขรุขระของพื้นผิวลวด
10. การกีดกร่อนของลวดทันตกรรมจัดฟัน

11. การเคลื่อนผิวลวด

12. ความเร็วในการเคลื่อนที่

แบรกกี้ตแบบเซรามิกนั้นเริ่มได้รับความนิยมน้อยอย่างแพร่หลาย [Omana, Moore and Bagby (1992)] ทั้งในผู้ป่วยและทันตแพทย์จัดฟัน โดยจากการสำรวจพบว่าผู้ใช้แบรกกี้ตแบบเซรามิกสูงถึง 88% แม้ว่าจะพอทราบว่าแบรกกี้ตแบบเซรามิกก่อให้เกิดแรงเสียดทานที่มากกว่า และทำการปิดช่องว่างได้ยากกว่าแบรกกี้ตโลหะที่ใช้กันอยู่เดิม แต่ก็มีข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของแบรกกี้ตแบบเซรามิกไม่มากนัก

ถึงแม้แบรกกี้ตแบบเซรามิกจะมีสีคล้ายสีฟัน เป็นการเพิ่มความสวยงามแก่เครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่น แต่เซรามิกนั้นมีความเสียดทานสูงกว่าเหล็กกล้าไร้สนิม จึงต้องตระหนักว่าจะต้องใช้แรงในการเอาชนะแรงเสียดทานมากกว่าแรงที่เคยใช้กับแบรกกี้ตแบบเหล็กกล้าไร้สนิม

สิ่งสำคัญที่ได้จากการพิจารณาถึงความเสียดทานคือการที่ทราบถึงขนาดของมัน Proffit (1986) บอกว่าถ้าใช้ลวดขนาด 0.019x0.025 นิ้ว ใส่ในแบรกกี้ตที่มีขนาดร่อง 0.022 นิ้ว ความเสียดทานที่น้อยที่สุดที่ทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของแบรกกี้ตชนิดเดี่ยวจะมีขนาดประมาณ 100 กรัม นั่นก็คือถ้าเคลื่อนฟันซี่นี้ไปตามลวดโค้งเพื่อปิดช่องว่างที่ถอนฟันไปซึ่งต้องใช้แรง 100 กรัมในการเคลื่อนฟันซี่นั้น ก็ต้องให้แรงเพิ่มอีก 100 กรัมเพื่อเอาชนะความเสียดทานคือต้องใช้แรงทั้งหมดเป็น 200 กรัม ซึ่งแรงปฏิกิริยาก็กจะมีขนาด 200 กรัม นั้น จะเป็นแรงที่กระทำต่อฟันที่ใช้เป็นหลักยึด

การรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน อยู่บนพื้นฐานของระบบให้แรง ซึ่งผู้ปฏิบัติในปัจจุบันคิดว่าแรงที่น้อย ๆ และต่อเนื่องจะเคลื่อนฟันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เกิดความไม่สบายและมีการทำลายเนื้อเยื่อที่น้อยที่สุด ปัจจัยเช่น พื้นที่ผิวรากฟัน, รูปร่างรากฟัน, ความหนาแน่นของกระดูกเขี้ยวรากฟัน และสิ่งขัดขวางการสบฟัน ล้วนมีผลต่ออัตราการเคลื่อนที่ของฟัน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ก็เหมือนกับตัวแปรอื่น ๆ ที่ต้องนำมาคิดเพื่อเปรียบเทียบขนาดของแรงที่ใช้ในการเคลื่อนฟัน ในอัตราที่ยอมรับได้ในทางคลินิก แรงเสียดทานระหว่างแบรกกี้ตกับลวดก็เป็นความซับซ้อนในการตัดสินใจและเป็นตัวแปรที่นอกเหนือไปจากแรงที่ใช้ในการเคลื่อนฟันในทางชีววิทยา

เซรามิก แบริกเกิดที่ผลิตโดยใช้การฉีดเข้าไปในแบบพิมพ์มีความเสียดทานน้อยกว่าแบบอื่น ๆ

Proffit (1986) กล่าวว่า เมื่อวัตถุหนึ่งเคลื่อนที่สัมผัสกับอีกวัตถุหนึ่ง จะเกิดแรงเสียดทานที่ผิวสัมผัสนั้นเพื่อต้านการเคลื่อนที่ โดยแรงเสียดทานจะขึ้นอยู่กับ

1. พื้นที่ผิวสัมผัส
2. แรงที่ผิวสัมผัสกันนั้นกระทำต่อกัน
3. ชนิดของพื้นผิวสัมผัส (หยาบหรือเรียบ)

ความเสียดทานสามารถทำให้ลดลงได้โดยการเปลี่ยนแปลงปัจจัยเหล่านี้ แต่ไม่สามารถกำจัดได้ทั้งหมด แรงเสียดทานจะเป็นปัจจัยหนึ่งในการควบคุมหลักยึดทางทันตกรรมจัดฟัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปิดช่องว่างโดยเครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่น

ในการพิจารณาขนาดของแรงเสียดทานเมื่อแบร็กเก็ตติดกับฟันเคลื่อนที่ไปตามลวดโค้งหรือลวดโค้งเคลื่อนไปตามแบร็กเก็ต ขณะที่ฟันซ้อนเคลื่อนไปด้วย ปัจจัยที่กล่าวมาแล้วก็จะเข้ามามีบทบาท โดยแรงเสียดทานทั้งหมดนั้นจะพิจารณาได้จากพื้นที่ของการสัมผัสกันระหว่างลวดกับแบร็กเก็ต แรงที่ลวดกดแบร็กเก็ตและชนิดของพื้นผิวสัมผัส

มีความเป็นไปได้ในท้องทดลองที่จะทำการวัดแรงเสียดทานจริงระหว่างลวดกับแบร็กเก็ตต่าง ๆ แล้วนำมาเปรียบเทียบกับขนาดของแรงเสียดทานต่อระดับของแรงที่ต้องใช้ในการเคลื่อนฟัน

เมื่อฟันเคลื่อนที่ไปตามลวดโค้ง แบร็กเก็ตที่กว้างก็จะให้แรงที่ควบคุมตำแหน่งของรากฟันได้ง่ายกว่า เนื่องจากแบร็กเก็ตที่กว้างกว่าก็จะใช้แรงน้อยกว่า เมื่อคำนึงถึงแรงเสียดทาน แบร็กเก็ตที่กว้างกว่าก็จะมีข้อได้เปรียบที่จะลดแรงบนลวด เมื่อมันเคลื่อนไถลไปตามลวดโค้ง แรงเสียดทานก็จะลดลงตามไปด้วย อย่างไรก็ตามแบร็กเก็ตที่กว้างกว่าก็จะมีพื้นที่ที่ลวดจะสัมผัสกับฐานของแบร็กเก็ตได้มากกว่า ซึ่งปัจจัยอันนี้ก็จะไปทำให้ปัจจัยอีกอันสมดุลย์กัน แต่ผลจากการทดลองนั้นบ่งว่าความกว้างของแบร็กเก็ตมีผลเพียงเล็กน้อยต่อความเสียดทาน

ขนาดของแรงกดระหว่างลวดกับแบร็กเก็ตมีผลอย่างมากต่อความเสียดทาน ถ้าฟันถูกดึงไปตามลวดโค้ง มันก็จะล้มจนกระทั่งมุมของแบร็กเก็ตสัมผัสกับลวด และเมื่อลวดเกิดการโค้งงอขึ้นเกิดการต้านการโค้งงอขึ้น ก็จะทำให้เกิดการเคลื่อนที่แบบบอดิสัยตามมา มุมที่เกิด

จากลวดกระทำต่อแบรคเกิดถ้ายิ่งมากก็จะยิ่งเกิดแรงที่เป็น โมเมนต์ชั้นแรงเสียดทานก็จะเพิ่มมากขึ้น

ลวดและแบรคเกิดในทางทันตกรรมจัดฟันมีผิวหน้าที่ขัดเรียบ และในช่องปากน้ำลายก็จะเป็นตัวหล่อลื่นที่ดี ที่น่าสนใจคือลวดไน ไทมีพื้นผิวที่ลื่นเมื่อเทียบกับลวดเหล็กกล้าไร้สนิม คือเมื่อมีปัจจัยอื่นเท่า ๆ กันลวดไน ไทจะมีแรงเสียดทานด้านการเคลื่อนที่น้อยกว่าลวดเหล็กกล้าไร้สนิม นั่นคือไม่ควรจะพยายามเคลื่อนฟันไปตามลวดที่มีผิวขรุขระไม่เรียบ

ความเสียดทานสามารถหลีกเลี่ยงได้ถ้าใช้สปริง โดยลวดจะเป็นส่วนที่พาฟันเคลื่อนไปพร้อมกับตัวมัน เรียกว่าสปริงดิงริง ถ้าติดกับฟันเพียงซี่เดียว หรือจะเรียกโคลสซิง ลูป ถ้าต่อกับส่วนของลวดโค้ง 2 ส่วน สปริงนั้นแม้จะทำชั้นยากในทางคลินิก แต่ก็ช่วยกำจัดความลำบากในการควบคุมหลักยึดจากการเกิดความเสียดทาน

Thurow (1982) กล่าวว่าความเสียดทานของแบรคเกิดบนลวดโค้ง จะเป็นข้อพิจารณาเมื่อไรก็ตามที่ฟันต้องเคลื่อน ไกล ไปตามลวด

มี 2 ปัจจัยที่จะกำหนดความเสียดทานในสภาวะการฉุด คือ

1. สัมประสิทธิ์ความเสียดทานของผิวคู่สัมผัส
2. แรงที่กระทำบนผิวคู่สัมผัสกันนั้น

พื้นที่ของการสัมผัสกันนั้น ไม่ใช่ปัจจัย

เนื่องจากความเสียดทานของเครื่องมือชนิดติดแน่นจะลดการเคลื่อนของฟัน

Pratten(1990) ได้ทำการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบแรงเสียดทานสถิตในแนวระนาบระหว่างแบรคเกิดแบบเหล็กกล้าไร้สนิมกับเซรามิก โดยให้ทั้งลวดเหลี่ยมชนิดไน ไทนอลและเหล็กกล้าไร้สนิมผ่านในร่องของแบรคเกิดทั้งสองชนิด การทดสอบกระทำในอากาศและในน้ำลาย ใส่แรง 300 กรัมให้แก่ลวดโค้งเพื่อเลียนแบบแรงปกติจนเกิดการเคลื่อนของฟันทำในทุกสภาวะพบว่าแบรคเกิดแบบเหล็กกล้าไร้สนิมก่อให้เกิดแรงเสียดทานน้อยกว่าลวดไน ไทนอล และแรงเสียดทานจะเพิ่มขึ้นในน้ำลายเทียมมากกว่าในอากาศ ภายใต้สภาวะที่ทำการทดลองปรากฏว่าแบรคเกิดแบบเซรามิก, ลวดไน ไทนอล และน้ำลาย ล้วนแต่เพิ่มแรงเสียดทานสถิต

Baker (1987) ศึกษาผลของน้ำลายต่อความเสียดทาน พบว่าน้ำลายจะไปลดความเสียดทานลง 15-19%

Andreason และ Quevedo (1970) พบว่าในการที่ให้แรงน้อย ๆ น้ำลายจะ

เป็นตัวหล่อลื่น แต่เมื่อให้แรงมาก ๆ น้ำลายอาจก่อให้เกิดความต้านทานแบบเฉือนต่อแรงเคลื่อนไทดลื่น

Pratten (1990) บอกว่าความหยาบของพื้นผิวมีส่วนอย่างมากที่ทำให้ความเสียดทานเหล็กกล้าไร้สนิมมีความเสียดทานที่ต่ำกว่าเซรามิก เนื่องจากการที่มีความหยาบของพื้นผิวน้อยกว่า ซึ่งจะเห็นได้ชัดเมื่อดูเปรียบเทียบกัน โดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด และพบว่าน้ำลายจะช่วยเพิ่มค่าแรงเสียดทานสถิตในทุกการทดลองที่ทำร่วมกัน ซึ่งสิ่งที่พบก็เป็นเหตุอันดีกับการที่เคยยอมรับกันว่าน้ำลายเป็นตัวหล่อลื่นให้แก่ลวดโค้งกับแบรคเก็ต

แบรคเก็ตแบบเซรามิกชนิด Polycrystalline ผลิตจากกระบวนการ Sintering ซึ่งอนุภาค Aluminium oxide จะถูกรวมกับ binder ตัวหนึ่ง หลังจากนั้นของผสมจะถูกนำเข้าสู่เครื่องเพื่อทำเป็นรูปร่างแบรคเก็ต แบรคเก็ตจะถูกทำ heat-treatment เพื่อจัดความไม่สมบูรณ์ของพื้นผิว และลดความเครียดที่เกิดจากกระบวนการตัดแต่ง กรรมวิธีทางโรงงานนี้อาจจะก่อให้เกิดความไม่สมบูรณ์ทางโครงสร้างภายในแบรคเก็ต มีการรวมอนุภาค Aluminium oxide เข้ากับ binder อีกวิธีโดยการฉีดวัสดุเข้าไปในแบบพิมพ์แบรคเก็ต เพื่อกำจัดขั้นตอนทางเครื่องจักรกล

ส่วนแบรคเก็ตแบบเซรามิกชนิด Monocrystalline กระบวนการผลิตทางโรงงานโดยให้ความร้อนแก่ Aluminium oxide ที่อุณหภูมิ 2100 องศาเซลเซียสแล้วปล่อยให้วัตถุที่หลอมเหลวนั้นเย็นตัวลงอย่างช้า ๆ วิธีนี้จะได้โครงสร้างผลึกที่บริสุทธิ์กว่าที่พบในแบรคเก็ตชนิด Polycrystalline และยังคงความไม่สมบูรณ์ทางโครงสร้าง ซึ่งแบรคเก็ตจะถูกทำเป็นรูปร่างโดยวิธีเดียวกันกับแบรคเก็ตชนิด Polycrystalline

การปิดช่องว่างและแรงเสียดทาน

การปิดช่องว่างในทางทันตกรรมจัดฟัน ได้จากการใช้

1. closing loops ที่ไร้แรงเสียดทาน
2. โดยการเคลื่อนฟันไปตามลวดโค้ง ด้วยกลวิธีของการเคลื่อนไทดลื่น

จะเกิดแรงเสียดทานชั้นระหว่างแบรคเก็ตกับลวด ซึ่งมีผลไปลดแรงที่ใช้ในการเคลื่อนฟัน

แรงเสียดทานส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับลักษณะของพื้นผิวคู่สัมผัส และเกิดในแนวขนานกับผิวสัมผัส แรงเสียดทานไม่ขึ้นกับพื้นที่ที่สัมผัสกัน อย่างไรก็ตามความแข็งของพื้นผิว, ความหยาบและฟิล์ม รวมทั้งแรงเค้นเฉือน และอุณหภูมิ ล้วนมีอิทธิพลต่อแรงเสียดทาน

การศึกษาทางทันตกรรมจัดฟันจนถึงปัจจุบัน พบว่าแรงเสียดทานเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางชีวภาพ, การทำมุมของแบรคเก็ต, ขนาดและรูปร่างของลวดโค้ง และชนิดของการผูกมัด ทั้งยังรวมถึงการตรวจสอบผลของความกว้างของแบรคเก็ตและชนิดของลวดโค้ง การศึกษาส่วนมากจะวัดแรงเสียดทาน โดยเลียนแบบการเคลื่อนฟันซี่

สรุป

1. แบรคเก็ตเซรามิกแบบที่ฉีดเข้าแบบพิมพ์ ซึ่งเรียกว่าจะเกิดแรงเสียดทานน้อยกว่าแบรคเก็ตเซรามิกแบบอื่น ๆ
2. แบรคเก็ตแบบเซรามิกและโลหะ ซึ่งกว้างกว่าจะก่อให้เกิดแรงเสียดทานที่น้อยกว่าแบรคเก็ตที่แคบกว่า ในขนาดร่องที่เท่ากัน
3. แรงที่ใช้เพิ่มขึ้นมาเพื่อเอาชนะแรงเสียดทานนี้ มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดการสูญเสียหลักยึดของฟันหลัง

Angolkar, Kapila, Duncanson และ Nanda (1990) ทำการศึกษาถึงแรงเสียดทานจากแบรคเก็ตเซรามิกเมื่อใช้ร่วมกับลวดโลหะชนิดต่าง ๆ และขนาดต่าง ๆ เพื่อเปรียบเทียบผลของแบรคเก็ตเซรามิกต่อแบรคเก็ตเหล็กกล้าไร้สนิม โดยทดสอบลวดขนาดต่าง ๆ กันของลวดเหล็กกล้าไร้สนิม, โคบอลท์-โครเมียม, บิตา-ไททาเนียม และนิเกิล-ไททาเนียมในแบรคเก็ต monocrystalline ชนิดแผ่นขนาดกลางที่มีร่องขนาด 0.018 และ 0.022 นิ้ว พบว่าแรงเสียดทานของลวดในแบรคเก็ตเซรามิกจะเพิ่มขึ้นเมื่อลวดเพิ่มขนาดขึ้น และลวดเหลี่ยมให้แรงเสียดทานมากกว่าลวดกลม ส่วนลวดบิตา-ไททาเนียม และนิเกิล-ไททาเนียม นั้นต่างก็มีแรงเสียดทานสูงกว่าลวดเหล็กกล้าไร้สนิม และโคบอลท์-โครเมียม ซึ่งก็เป็นสิ่งที่พบแบบเดียวกับที่พบในแบรคเก็ตเหล็กกล้าไร้สนิม แต่อย่างไรก็ตามลวดในแบรคเก็ตเซรามิกนั้นจะเกิดแรงเสียดทานที่มากกว่าในแบรคเก็ตเหล็กกล้าไร้สนิมอย่างมีนัยสำคัญ

Ireland, Sheriff และ McDonald (1991) ได้ทำการศึกษาดังผลกระทบบของแบรกกี้ตและลวดต่อแรงเสียดทาน โดยทำการทดลองเบื้องต้นเพื่อหาค่ามาตรฐานของความเร็วนอง crosshead ที่ใช้ตั้งลวดผ่านแบรกกี้ต โดยใช้ความเร็วนอง 50, 20, 10, 5, 1 และ 0.5 มม. ต่อนาที ผลการทดลองพบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญระหว่างความเร็วนอง 0.5, 1 และ 5 มม. ต่อนาที ไม่มีแนวโน้มที่จะมีการลดหรือเพิ่มค่าเฉลี่ยที่ความเร็วนอง crosshead กลุ่มนี้ และจะไม่ใช้ความเร็วนอง 10, 20, 50 มม. ต่อนาที เพราะไม่เป็นสภาพจริง ๆ ทางด้านคลินิก ผลจากการทดลองพบว่าลวดขนาด 0.017 x 0.025 นิ้ว เคลื่อนในแบรกกี้ตเซรามิกจะให้แรงเสียดทานน้อยกว่าลวดขนาด 0.019 x 0.025 นิ้ว และความเสียดทานจะขึ้นอยู่กับแรงที่กดลงมากับชนิดของวัสดุที่สัมผัสกัน แต่แบรกกี้ตเซรามิกจะมีความเสียดทานมากกว่าแบรกกี้ตเหล็กกล้าไร้สนิมเมื่อใช้ลวดเหลี่ยมขนาดเล็ก ผลของสิ่งแวดลอมที่มากกระทบคือการผูกมัดลวดเข้ากับแบรกกี้ตในทางคลินิกจะใช้แบรกกี้ตชนิดอะไรก็ได้ในบริเวณด้านใกล้แก้ม แต่การเลือกลวดเพื่อเคลื่อนฟันจะสำคัญกว่า ปกติจะใช้ลวดขนาดใหญ่ในระยะตั้งร้งอยู่แล้ว การเลือกใช้ชนิดของลวดจึงจะมีผลกว่า

Drescher (1989) บอกว่าข้อได้เปรียบของการตั้งร้งแบบแยกส่วนคือไม่มีแรงเสียดทานระหว่างแบรกกี้ตกับลวดโค้ง แต่กลวิธีดังกล่าวก็มีผลไม่พึงประสงค์ร่วมด้วยคือมีการหมุนของฟันในแนว sagittal และ ในแนว transversal ยังผลให้ต้องมีการทำการปรับระดับเพิ่มขึ้น ในทางตรงกันข้ามการใช้ลวดโค้งต่อเนื่องเป็นการเคลื่อนฟันไปตามลวดโค้งซึ่งจะลดการหมุนที่ไม่พึงประสงค์ แต่ก็มีความเสียดทานซึ่งจะมีผลให้เคลื่อนฟันได้ช้าลงและต้องการหลักยึดเพิ่มขึ้น

Andreason และ Quevedo (1970) ทำการตั้งลวดขนาดต่าง ๆ ผ่านแบรกกี้ตแบบทำมุมสำเร็จพบว่าเมื่อเพิ่มขนาดการทาบปึงและขนาดของลวดก็จะเพิ่มแรงเสียดทานส่วนอิทธิพลของความกว้างของแบรกกี้ตและการหล่อลื่นของน้ำลายนั้นไม่จำเป็นต้องนำมาพิจารณา

Frank และ Nikolai (1980) ทำการทดลองแบบเดียวกัน และก็เห็นด้วยในด้านขนาดของลวด แต่ก็พบว่าแรงเสียดทานก็เพิ่มขึ้นเมื่อความกว้างของแบรกกี้ตเพิ่มขึ้น เพื่อให้การเคลื่อนฟันเร็วได้ผลดีที่สุด แนะนำให้ใช้วิธี Edgewise โดยใช้ลวดที่แข็งแรง

และใช้แบรกกัดแคบ

Bednar (1991) ทำการศึกษาในห้องทดลอง โดยเลียนแบบการดึงฟันซี่ยาว เพื่อใช้ประเมินความแตกต่างของความเสียหายระหว่างลวดโค้ง เหล็กกล้าไร้สนิมกับแบรกกัดชนิดเหล็กกล้าไร้สนิมและเซรามิก ซึ่งผูกกันไว้ด้วยยางรัดแทนโลหะกับลวด ลวดเหล็กกล้าสำหรับมัดฟัน และชนิดยึดกับลวดด้วยตัวเอง แบรกกัดมีร่องขนาด 0.018×0.025 นิ้ว ใช้ลวดโค้งขนาด 0.014 , 0.016 , 0.018 , 0.016×0.016 และ 0.016×0.022 นิ้ว ออกแบบเครื่องมือให้เลียนแบบสถานการณ์ทางคลินิก ซึ่งฟันจะมีการล้มเล็กน้อยขณะที่เคลื่อนไปตามลวดโค้งภายใต้สภาวะการทดสอบ แบรกกัดแบบยึดกับลวดด้วยตัวเองไม่ได้แสดงให้เห็นว่าจะมีความเสียหายน้อยกว่าแบรกกัดที่ผูกด้วยยางหรือลวดเหล็กกล้าสำหรับมัดฟัน โดยลวดเกือบทุกขนาดจะพบว่าแบรกกัดเซรามิกที่ผูกด้วยยางจะมีความเสียหายมากที่สุดเมื่อเทียบกับแบรกกัดและการผูกวิธีอื่น ๆ ความสำคัญในด้านคลินิกของการศึกษานี้เริ่มแจ่มชัดเมื่อมีการใช้แบรกกัดเหล็กกล้าไร้สนิมกับฟันหลัง และใช้แบรกกัดเซรามิกในฟันหน้า เมื่อใช้กลวิธีการเลื่อนไกลฟันหน้าก็อาจมีความต้านทานต่อการเคลื่อนที่มากกว่าฟันหลัง เนื่องจากแบรกกัดเซรามิกมีความเสียหายมากกว่าซึ่งจะยังผลให้เกิดมีการสูญเสียหลักยึดมากกว่าที่คาดไว้

Berger (1990) ศึกษาผลของวิธีการผูกมัดแบบต่าง ๆ จากการศึกษาของเขา เมื่อวางแบรกกัดให้ร่องขนาดกับลวดโค้ง พบว่าแบรกกัดแบบยึดกับลวดด้วยตัวเองให้แรงเสียหายที่น้อยกว่าการผูกมัดด้วยยางหรือลวดเหล็กกล้า

แรงเสียหายระหว่างลวดโค้งกับแบรกกัด เป็นปัจจัยสำคัญในการเคลื่อนฟันทางทันตกรรมจัดฟัน ความหยวบของผิวลวดโค้ง ก็มีบทบาทสำคัญต่อการเกิดความเสียหาย เช่นเดียวกับการเลือกแบรกกัดและวิธีการผูกมัด ซึ่งปัจจุบันแบรกกัดในทางจัดฟันนั้นมีหลายแบบซึ่งทำจากวัสดุต่าง ๆ ที่มีความหยวบต่าง ๆ กัน

Kapila, Angolgar, Duncanson และ Nanda (1990) ทำการศึกษาเปรียบเทียบแรงเสียหายที่เกิดจากลวดทางทันตกรรมจัดฟัน 4 ชนิดในแบรกกัดเหล็กกล้าไร้สนิม พบว่าลวดบีตา-ไททาเนียม และไนไทกอลทำให้เกิดแรงเสียหายมากกว่าลวดเหล็กกล้าไร้สนิมและโคบอลท์-โครเมียมในลวดเกือบทุกขนาด ขนาดของลวดจะเป็นปฏิกิริยาโดยตรงกับขนาดของแรงเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ ลวดเกือบทุกขนาดจะเกิดแรงเสียหายใน

แบรกเก็ตที่แคบต่ำกว่าในแบรกเก็ตที่ขนาดกว้างกว่า ลวดบีตา-ไททาเนียม ขนาด 0.017 x 0.025 นิ้วในแบรกเก็ตแผดขนาดกว้าง (0.018 นิ้ว) จะมีระดับแรงเสียดทาน 336 กรัม ลวดเหล็กกล้าไร้สนิมขนาด 0.016 นิ้วในแบรกเก็ตเดี่ยวขนาดแคบ (0.018 นิ้ว) จะมีระดับแรงเสียดทาน 49 กรัม ลวดเหล็กกล้าไร้สนิมขนาด 0.018 นิ้วในแบรกเก็ตเดี่ยวขนาดแคบ (0.022 นิ้ว) จะมีระดับแรงเสียดทาน 40 กรัม ลวดไนไทขนาด 0.019 x 0.025 นิ้วในแบรกเก็ตแผดขนาดกว้าง (0.022 นิ้ว) จะมีระดับแรงเสียดทาน 222 กรัม

การดึงรั้งฟันเขี้ยวและการปิดช่องว่างในการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันด้วยกลวิธีเคลื่อน ไกลจะเป็นการเคลื่อนของลวดสัมพันธ์กับร่องแบรกเก็ต ซึ่งการเคลื่อนของฟันและการตอบสนองต่อเนื้อเยื่อจะเกิดขึ้นได้เมื่อแรงที่ให้นั้นเพียงพอที่จะเอาชนะแรงเสียดทานที่ผิวสัมผัสของลวดกับแบรกเก็ต การที่เกิดมีแรงเสียดทานมากก็อาจจะทำให้ฟันเคลื่อนได้น้อยหรือไม่เคลื่อนเลย และอาจยังผลให้เกิดการสูญเสียหลักยึด

มีตัวแปรหลายตัวที่มีผลต่อระดับของแรงเสียดทานระหว่างแบรกเก็ตกับลวดซึ่งมีทั้งทางกลและทางชีว เช่นชนิดของแบรกเก็ต, ขนาดของร่อง, ความกว้างแบรกเก็ต, การทำมุม, รูปร่างของลวด, ขนาดของลวด, ชนิดของลวด รวมทั้งวิธีการผูกมัดและแรงที่ใช้ผูกมัด, น้ำลาย, คราบจุลินทรีย์, การกัดกร่อนก็มีผลต่อความเสียดทาน

Prososki, Bagby และ Erickson (1991) ทำการทดสอบแรงเสียดทานในแบรกเก็ตเหล็กกล้าไร้สนิม พบว่าลวดโคบอลท์-โครเมียม, ไนไท (ยกเว้นเซนทาลอยและออโรนอล) จะมีแรงเสียดทานต่ำสุด ลวดเหล็กกล้าไร้สนิมและบีตา-ไททาเนียมจะมีแรงเสียดทานสูงที่สุด ลวดเหล็กกล้าไร้สนิมที่ผิวราบชั้นที่สุดขณะที่ลวดไนไท, มาเซนอลและออโรนอลที่ผิวหยาบที่สุด จึงไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญระหว่างค่าเฉลี่ยของความหยาบผิวและค่าแรงเสียดทาน

Kusy และ Whitley (1990) ทำการศึกษานพบว่าผิวหน้าที่ขัดเรียบแตกต่างกันไม่ส่งผลต่อความเสียดทานอย่างมีนัยสำคัญ แต่ความเร็วที่ใช้เคลื่อน ไกลบางครั้งก็เปลี่ยนแปลงค่าของสัมพันธ์แรงเสียดทานสถิตและจลน์

แบรกเก็ตเซรามิก เป็นก้าวหนึ่งของการพัฒนาเครื่องมือทางทันตกรรมจัดฟันชนิดติดแน่นเพื่อสนองความต้องการของผู้ป่วยและทันตแพทย์จัดฟันในเรื่องความสวยงาม ความ

แข็งแรงคงทนของวัสดุและความสามารถในการต้านทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมี ความร้อน และการติดสีของสารอาหารในช่องปาก แต่แบรกเก็ตเซรามิกก็มีข้อเสียหลายประการ อันเนื่องมาจากคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุเป็นเหตุให้เกิดความล้มเหลวในการนำมาใช้

เครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่น ได้พัฒนาจากการใช้ปลอกโลหะรัดฟันกับฟันทุกซี่ซึ่งมีข้อเสียในเรื่องความสวยงาม เนื่องจากเห็นสีของโลหะอย่างชัดเจนมาเป็นการใช้แบรกเก็ตชนิดเหล็กกล้าไร้สนิม โดยยึดกับผิวฟันด้วยวัสดุยึดอะคริลิก หรือคอมโพสิต เรซิน หรือการเคลือบผิวแบรกเก็ตเหล็กกล้าไร้สนิมด้วยสารเคลือบที่มีสีเหมือนฟันแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากความล้มเหลวในการเกาะติดของสารที่ใช้เคลือบผิวแบรกเก็ต ต่อมามีการพัฒนาแบรกเก็ตให้มีขนาดเล็กลง แต่ขนาดที่เล็กลงนั้นมิได้ผลให้การทำงานของทันตแพทย์ยุ่งยากมากขึ้น ในการจับแบรกเก็ตขณะนำไปติดบนผิวฟันอันอาจทำให้แบรกเก็ตหลุดเข้าไปในลำคอของผู้ป่วยได้ และขนาดที่เล็กลงอาจมีผลต่อการแก้ไขการเรียงฟันได้ไม่เพียงพอ เพราะขาดความกว้างในแนวใกล้กลาง-ไกลกลางที่เหมาะสมกับขนาดฟัน โดยผลของขนาดที่เล็กลงไม่ได้ช่วยให้การมองเห็นของแบรกเก็ตนั้นดูสวยงามขึ้นมากกว่าข้อด้อยที่เกิดขึ้น ในระยะต่อมามีการนำวิธีการจัดฟันชนิดติดแน่น โดยยึดอุปกรณ์จัดฟันเข้ากับผิวฟันทางด้านใกล้ลิ้นของฟันทุกซี่ในช่องปาก แต่การจัดฟันตามเทคนิคนี้มีข้อจำกัดและยุ่งยากในการจัดกระทำ ดังนั้นจึงมีการพัฒนาชนิดของวัสดุที่ใช้ในการทำแบรกเก็ตโดยใช้วัสดุที่มีความโปร่งแสง และมีสีใกล้เคียงกับฟัน ได้แก่ โพลีคาร์บอเนต แบรกเก็ต ซึ่งให้ความสวยงามในระยะแรกของการรักษา แต่ความไม่คงทนของวัสดุทำให้เกิดการแตกหักและไม่สามารถใช้งานได้ตลอดการรักษา รวมทั้งมีการหลุดได้ง่ายเมื่อใส่ในลวดโค้งทางทันตกรรมจัดฟัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการเพิ่มทอร์คในลวด

ปลายปี ค.ศ. 1986 แบรกเก็ตเซรามิกเริ่มเข้ามามีบทบาทแทนแบรกเก็ตเหล็กกล้าไร้สนิมและแบรกเก็ตพลาสติกและนิยมนำใช้กันอย่างกว้างขวาง เนื่องจากข้อดีในเรื่องความสวยงามเพราะมีความโปร่งแสงเช่นเดียวกับแก้ว และคุณสมบัติพิเศษของเซรามิกที่มีความแข็งแรง คงทน และสามารถต้านทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมี ความร้อนหรือการติดสีจากสารอาหารในช่องปาก อย่างไรก็ตามนักวิจัยหลายท่านกล่าวถึงคุณสมบัติเชิงกลของแบรกเก็ตเซรามิกว่า เนื่องจากความแข็งของวัสดุที่มีมากเกินไปร่วมกับโครงสร้างของการเรียงตัวของอะตอมในเนื้อเซรามิกเอง อันเป็นคุณสมบัติทางกายภาพ ทำให้แบรกเก็ต

เซรามิกมีความเปราะและความสามารถในการดูดซับความเค้นต่ำ จึงทำให้เกิดความล้มเหลวจากการแตกหักได้ง่าย

รูปแบบของแบร็กเก็ตเซรามิก

1. ชนิด โพลีคริสตอลไลน์ อะลูมินา

ข้อดีของแบร็กเก็ตชนิดนี้ คือขบวนการผลิตไม่ยุ่งยากสามารถผลิตได้ในปริมาณมาก ซึ่งเป็นการลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วย

ข้อเสียคือมักมีปัญหาเรื่องความไม่สมบูรณ์ของ โครงสร้าง ที่เม็ดอนุภาครอบนอก และมีปริมาณของสิ่งปนเปื้อนที่ไม่บริสุทธิ์สูงกว่าแบบโมโนคริสตอลไลน์ ซึ่งการมีสิ่งปนเปื้อนเพียงแค่ว่า 0.001% หรือมีตำหนิเล็กๆ ที่ผิวของวัสดุก็สามารถทำให้เกิดการรวมตัวของความเค้นบริเวณดังกล่าวสูงกว่าปกติทำให้ความสามารถในการต้านต่อแรงซึ่งทำให้วัตถุแตกตกลงด้วย นั่นคือโอกาสที่แบร็กเก็ตจะแตกหรือหักเมื่อได้รับแรงเพียงเล็กน้อยก็มีมากขึ้น

2. ชนิดซิงเกิล คริสตอลไลน์ อะลูมินา หรือโมโนคริสตอลไลน์ อะลูมินา

ข้อดีของแบร็กเก็ตชนิดนี้คือ เกิดตำหนิหรือสิ่งปนเปื้อนที่ไม่บริสุทธิ์น้อย ดังนั้นโอกาสที่จะเกิดการแตกหักของแบร็กเก็ตจากแรงกระทำจึงมีน้อยกว่าแบบแรก และแบร็กเก็ตชนิดนี้มีความใสมากกว่าด้วย

ข้อเสียคือ กระบวนการผลิตยุ่งยากและเสียค่าใช้จ่ายในการผลิตสูง

แบร็กเก็ตเซรามิกที่ผลิตจำหน่ายเข้ามาในรูปแบบของเอดจ์ไวส์ ทั้งแบบแผ่นสยาม, กิ่งแผ่นสยาม และแบบลูอิส/แลนต์ ยังไม่มีผลิตภัณฑ์ของบริษัทใดเข้ามาในรูปแบบแบร็กเก็ตเซรามิกแบบเบก

คุณสมบัติทั่วไปของแบร็กเก็ตเซรามิกเมื่อเปรียบเทียบกับโลหะ

1. คุณสมบัติทางเคมี โลหะหรือสารโลหะผสม สามารถถูกกัดกร่อนเป็นเสนิมจากสารเคมีหรือสารอาหารในช่องปากได้ แต่เซรามิกมีคุณสมบัติต้านทานต่อการกัดกร่อนจากสาร

เคมีสูงมาก สารละลายที่สามารถละลายเซรามิกได้จะต้องเป็นสารละลายเข้มข้นแบบกรดไฮโดรฟลูออริก นอกจากนี้เซรามิกยังต่อต้านการติดสีจากสารอาหารที่รับประทานเข้าไป ทำให้ไม่มีการเปลี่ยนสีหรือดูดซับกลิ่นอันไม่พึงปรารถนาไว้กับวัสดุ จึงเป็นข้อดีที่นำมาใช้เป็นวัสดุทันตกรรมหลายชนิด

2. คุณสมบัติทางด้านความสวยงาม เซรามิกมีความโปร่งแสง และสะท้อนแสงได้เช่นเดียวกับฟัน สามารถผลิตให้สีเข้ากับสีของฟันได้ดี ต่างจากแบร็กเก็ตโลหะซึ่งมีสีของโลหะ และทับแสงทำให้มองดูไม่สวยงาม คุณสมบัติข้อนี้ทำให้แบร็กเก็ตเซรามิกเป็นที่ต้องการของตลาดมาก

3. คุณสมบัติเกี่ยวกับความร้อน เซรามิกนำความร้อนได้น้อยเนื่องจากไม่มีอิเล็กตรอนอิสระเช่นเดียวกับโลหะและทนต่อความร้อนสูง เพราะกระบวนการผลิตใช้ความร้อนสูงอยู่แล้ว ล้มประสิทธิภาพการขยายตัวจากความร้อนต่ำจึงทนอุณหภูมิสูงๆได้ และทนต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิจากอาหารต่าง ๆ ที่รับประทานเข้าไปในช่องปากได้ดี

4. คุณสมบัติเชิงกล คุณสมบัติข้อนี้ของเซรามิกขึ้นกับคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุนั้นเอง ได้แก่

- 4.1 ความแข็ง
- 4.2 ความอ่อนตัวสามารถโค้งเปลี่ยนรูป
- 4.3 ความแข็งแรงดึง
- 4.4 ความแข็งแรงอัด
- 4.5 ความเหนียวซึ่งต้านต่อการแตกหัก

ความแข็งและความอ่อนตัวสามารถโค้งเปลี่ยนรูป เนื่องจากโลหะมีความแข็งน้อยกว่าเซรามิกมาก (เหล็กกล้าไร้สนิม 5.35 KHN, โพลีคริสตอลไลน์ 82.5 KHN และโมโนคริสตอลไลน์ 97.5 KHN) และมีความสามารถในการเปลี่ยนรูปเมื่อได้รับแรงกระทำดีกว่า ดังนั้นเมื่อโลหะได้รับความเค้นจะมีการเลื่อนที่เม็ดอนุภาครอบนอก ทำให้เกิดการกระจายตัวใหม่ของความเค้นและลดปริมาณของความเค้นลงได้ โลหะจึงถูกเปลี่ยนรูปไปโดยไม่มีการแตกหักซึ่งการเปลี่ยนรูปนั้นอาจกลับคืนสู่สภาพเดิมได้ หรือไม่สามารกลับสู่สภาพเดิม ขึ้นกับว่าแรงที่กระทำนั้นเกินกว่าระดับของการคืนกลับของโลหะนั้นหรือไม่ แต่เซรามิกมีความแข็งของเนื้อวัสดุมาก เนื่องจากมีทิศทางการเรียงตัวระหว่างอะตอมค่อนข้าง

ข้างเฉพาะ ซึ่งลักษณะของออกซิไดซ์ อะคอมมิก แลททิซนี้ ไม่ยอมให้มีการเลื่อน โดลของ พันธะระหว่างอะตอมและ ไม่มีการกระจายตัวใหม่ของความเค้น ดังนั้นเมื่อความเค้นมาก ถึงระดับวิกฤต พันธะระหว่างอะตอมเหล่านี้จะเกิดการหักทำให้เกิดความล้มเหลวจากการ แตกหักซึ่งคุณสมบัตินี้เป็นข้อเสียในการนำไปผลิตแบรคเก็ต เนื่องจากการถอดแบรคเก็ต เซรามิกออกจากผิวพื้นนั้น เซรามิกไม่สามารถโค้งตัวได้แบบแบรคเก็ตเหล็กกล้าไร้สนิม ขณะที่ถูกรื้อ ทำให้ต้องใช้แรงมากกว่าในการถอดแบรคเก็ต ดังนั้นโอกาสที่จะเกิดอันตราย ต่อฟันย่อมมีมากตามไปด้วย

ความแข็งแรงดึงและความแข็งแรงอัด เป็นความสามารถของวัสดุในการต้าน ความเค้นสูงสุดที่เกิดจากการดึงหรือการอัดกระแทกโดยปราศจากการแตกหัก Scott ได้ ทดสอบคุณสมบัติในการต้านต่อแรงดึงของแบรคเก็ต เซรามิกเปรียบเทียบกับแบรคเก็ต โลหะ พบว่ามีค่าสูงกว่าแบรคเก็ต โลหะอย่างมีนัยสำคัญ และเขายังแสดงให้เห็นว่า ความแข็งแรง ดึงของ เซรามิกนั้น ไม่เพียง เกี่ยวข้องกับปริมาณเนื้อวัสดุของ เซรามิกเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับ สภาพผิวของ เซรามิกด้วย ซึ่งต่างจากความแข็งแรงดึงของ โลหะที่เกิดขึ้นจากคุณสมบัติ ของก้อนวัสดุเท่านั้น โดยที่สภาพผิวของ โลหะแทบไม่มีผลต่อค่าความแข็งแรงดึงเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่น่ามาทำเป็นแบรคเก็ต รอยขีดข่วนหรือรอยครูดเล็ก ๆ ตื้น ๆ บนผิว ของ เซรามิกมีผลทำให้ระดับความต้านทานต่อแรงหรือความเค้นของ เซรามิกลดลง เพราะ บริเวณเหล่านี้จะมีการรวมของความเค้นสูงทำให้วัสดุแตกได้ง่าย

ความเหนียวซึ่งต้านการแตกหักของ เซรามิก เป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่ทันตแพทย์จัด ฟันควรคำนึงอย่างมาก เพราะมีผลให้เกิดความล้มเหลวในการนำแบรคเก็ต เซรามิกมาใช้ ค่าความเหนียวซึ่งต้านต่อการแตกหักของ เซรามิกต่ำกว่าค่าของ เหล็กกล้าไร้สนิมมาก ศึกษา ความเหนียวซึ่งต้านต่อการหักของ เซรามิกเปรียบเทียบกับโลหะ โดยทดลองทำให้เกิดรอย ขีดข่วนขนาดเท่ากันและ เหมือนกับบนผิววัสดุของ เซรามิกสองชนิด (PCA และ MCA) และ แท่ง เหล็กกล้า ไร้สนิมแล้วนำไปบิดให้หัก พบว่าแรงที่ใช้ในการบิดแท่ง สเตนเลส สตีลมีค่ามากกว่าแรงที่ใช้ในการบิดแท่ง เซรามิกอย่างมีนัยสำคัญ นั่นคือแม้ เซรามิกจะมีความแข็งแรงมาก แต่ ถ้าเกิดรอยขีดข่วนหรือตำหนิเพียง เล็กน้อยในเนื้อวัสดุหรือบนผิววัสดุ บริเวณดังกล่าวจะมีความเค้นสูง แม้แต่รอยขีดข่วนที่เป็นมุมแหลมหรือมุมฉากก็ทำให้เกิดความเข้มของความเค้นสูง ซึ่งความเค้นในเนื้อวัสดุทำให้เกิดรอยร้าวภายในและแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วผ่านวัสดุ



ขั้นขึ้นจนกระทั่งเกิดการแตกชั้น

การติดแบรกเก็ตเซรามิก

การติดแบรกเก็ตกับผิวเคลือบฟัน โดยใช้วัสดุยึดทางทันตกรรมจัดฟันอาจเป็นแบบไม่ต้องผสม หรือแบบผสมสองส่วนเข้าด้วยกันก็ได้ การเลือกใช้วัสดุยึดจะต้องคำนึงถึงปัจจัยต่อไปนี้

1. ระยะเวลาในการทำงานพอเหมาะ
2. ระยะเวลาในการแข็งตัวเร็วและสามารถใส่ลวดโค้งทางทันตกรรมจัดฟันได้ทันทีที่แข็งตัว
3. กำลังความแข็งแรงยึดมีค่าสูงพอที่จะป้องกันไม่ให้แบรกเก็ตหลุดขณะทำการรักษาทันตกรรมจัดฟัน
4. การจัดวัสดุยึดที่เกินออกได้ง่าย
5. การถอดแบรกเก็ตทำให้สะดวกและเกิดอันตรายต่อผิวฟันน้อย
6. ราคาไม่แพงจนเกินไป

กลไกการยึดติดของแบรกเก็ต

1. การยึดติดเชิงกล ได้จากการทำอันเดอร์คัทเป็นร่อง เป็นรู หรือเป็นตะแกรงถี่ เพื่อช่วยในการยึดติดของวัสดุยึดกับแบรกเก็ต สำหรับการยึดติดของวัสดุยึดกับผิวเคลือบฟันนั้นขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุที่ใช้ จากการศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด พบว่าอะคริลิก แท้ก็ยึดกับเคลือบฟันโดยการเกาะเกี่ยวระหว่างวัสดุยึดและเคลือบฟัน

Odegaard และ Segner เปรียบเทียบความแข็งแรงยึดของแบรกเก็ตเซรามิก และสรุปว่าแบรกเก็ตเซรามิกที่มีฐานเป็นตะแกรงถี่ดีกว่าแบบฐานเป็นร่อง โดยอธิบายว่าขณะที่วัสดุยึดแข็งตัว จะมีการหดตัวของเรซินบริเวณรอบ ๆ อันเดอร์คัทได้ฐานแบรกเก็ต แต่เนื่องจากลักษณะของฐานแบรกเก็ตแบบร่องมีมุมและรอยบากที่มีความแหลมคม

เป็นผลให้เกิดความเค้นภายในเนื้อวัสดุยืด ทำให้ความแข็งแรงยึดของวัสดุกับฐานแบร็กเกิดตึกว่า

การศึกษาวิจัยต่างๆแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาและปรับปรุงคุณสมบัติของแบร็กเก็ตเซรามิกให้ดีขึ้นเป็นความพยายามที่จะผสมผสานความต้องการในเรื่องความสวยงามของผู้ป่วย และคุณภาพของแบร็กเก็ต โดยอาศัยข้อดีและจำกัดข้อเสียในเรื่องความเปราะและแตกได้ง่าย รวมไปถึงโอกาสที่จะทำให้เกิดการแตกของเคลือบฟัน ดังนั้นในการนำแบร็กเก็ตเซรามิกมาใช้กับผู้ป่วยจะต้องคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งเสริมให้เกิดปัญหาดังกล่าว เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับสิ่งที่ดีที่สุดและลดข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากความเข้าใจผิดในเรื่องคุณสมบัติของวัสดุ ซึ่งนิยมนำมาใช้กันอย่างกว้างขวางโดยไม่ได้พิจารณาถึงผลเสียที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่ระมัดระวังในการใช้

ข้อแนะนำในการนำแบร็กเก็ตเซรามิกมาใช้ในคลินิก

1. อายุของผู้ป่วย : ผู้ป่วยควรโตพอที่จะสามารถเข้าใจข้อจำกัดในการใช้ และสามารถระมัดระวัง ได้โดยไม่ขาดความรับผิดชอบ กล่าวคือไม่ควรใช้ในเด็กเป็นอย่างยิ่ง
2. บุคลิกภาพของผู้ป่วย : ความจำเป็นที่จะต้อง ใช้เนื่องจากผู้ป่วยมีอาชีพการทำงานที่ต้องปรากฏต่อสังคม
3. ลักษณะการสบฟันและตำแหน่งในช่องปาก ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีการสบฟันลึก เพราะอาจทำให้เกิดการกระแทก หรือขัดถูกับฟันคู่สบ เป็นเหตุให้เกิดการแตกและสึกของฟัน นิยมใช้ในฟันหน้าบนซึ่งต้องการประโยชน์ในเรื่องความสวยงามและ ไม่มีการกระทบกระแทกของฟันคู่สบ
 ในกรณีที่มีการสบฟันแบบฟันหน้าล่างคร่อมฟันหน้าบน ควรแก้ไขตำแหน่งฟันที่ผิดปกติให้เรียบร้อยก่อน หรืออาจใช้วิธีใส่เครื่องมือจัดฟันแบบถอดได้ที่มีการยกไม่ให้ฟันสบกระแทก และทันตแพทย์ควรทำการตรวจอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาการรักษาเพื่อไม่ให้เกิดผลเสียดังกล่าว
4. ควรอธิบายให้ผู้ป่วยทราบผลดีและผลเสียที่อาจเกิดขึ้นได้เพื่อผู้ป่วยจะได้เพิ่มความระมัดระวังในการดูแลเครื่องมือจัดฟัน เป็นการลดโอกาสของความเสียหาย

5. ทันตแพทย์จัดฟันควรหลีกเลี่ยงการขีดข่วนหรือการทำให้เกิดรอยขีดข่วนบนแบร็กเก็ตขณะทำการรักษา การเปลี่ยนลวดโค้งทันตกรรมควรทำด้วยความระมัดระวัง อาจใช้ลวดที่มีริซึเลียนซ์สูงการใส่เทอร์คควรรค้อย ๆ เพิ่มปริมาณของเทอร์ค หรือ หลีกเลี่ยงโดยการใช้แบร็กเก็ตที่มีพรีเทอร์ค การผูกลวดควรใช้ยางแทนลวดมัดฟัน นอกจากนั้นการถอดแบร็กเก็ตเมื่อสิ้นสุดการรักษา ควรทำด้วยความระมัดระวังและใช้เทคนิคที่ถูกต้องนี้มนวล

กล่าวคือทันตแพทย์จัดฟันจะต้องใช้ความรู้ความสามารถในการพิจารณาผลดี ความจำเป็นในการใช้ของผู้ป่วยและข้อเสียที่อาจเกิดขึ้น สามารถระมัดระวังและป้องกันผลเสียที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้สามารถตัดสินใจเลือกใช้แบร็กเก็ตได้ถูกต้องตามความเหมาะสมและบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์

Ghafari (1992) บอกว่าแบร็กเก็ตเซรามิกเริ่มเป็นที่นิยมเนื่องจากเป็นเครื่องมือที่มีความสวยงาม สามารถทนทานต่อแรงทางทันตกรรมจัดฟันและการติดสีได้ดีกว่าแบร็กเก็ตพลาสติก การนำแบร็กเก็ตมาใช้ในทางคลินิกอาจเกิดปัญหาแทรกซ้อนหลายอย่างซึ่งรวมถึงผลของการถอดแบร็กเก็ตออกจากผิวเคลือบฟัน, การเกิดการสึกของฟันที่สบกับแบร็กเก็ตเซรามิก และการที่เครื่องมือจัดฟันมีความเสียดทานเพิ่มขึ้น การแก้ไขปัญหานั้นได้เป็นตัวบ่งชี้ถึงความจำเป็นในการเลือกใช้แบร็กเก็ตชนิดเซรามิกกับฟันที่เหมาะสม เขาแนะนำว่าแบร็กเก็ตโพลีคริสตอลลีนนั้นมีความเหมาะสมในทางทันตกรรมจัดฟันมากกว่าแบร็กเก็ตโมโนคริสตอลลีน เนื่องจากโพลีคริสตอลลีนนั้นความแข็งแรงจะไม่ลดลงเมื่อเกิดการขีดข่วนที่มักจะเกิดขึ้นในการผูกลวดโค้งเข้ากับแบร็กเก็ต

สรุปการเลือกใช้แบร็กเก็ตเซรามิก

1. ควรเลือกใช้แบร็กเก็ตเซรามิกอย่างระมัดระวัง โดยประเมินจากสภาพการสบฟันที่ผิดปกติและการวางแผนรักษาทางการจัดฟัน การนำความได้เปรียบด้านความสวยงามของเซรามิกมาใช้ โดยต้องระวังการเกิดความเสียดทานและการสึกของฟันควรจำกัดให้ใช้ได้กับฟันหน้าและฟันเขี้ยวบน ในรายที่จัดฟันแบบไม่ต้องถอนฟัน

เหตุผลหลักก็อยู่ที่เซรามิกมีความเสียดทานมากกว่า ซึ่งจะทำให้เคลื่อนฟันได้ยากขึ้นและยังจะทำให้เกิดผลต่าง ๆ ดังนี้

1.1 การสูญเสียหลักยึดในพื้นหลัง ซึ่งถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็ควรที่จะเสริมความแข็งแรงแก่หลักยึดด้วยเฮดเกียร์, พาลาตล บาร์, แนนซ์ไฮลด์ อาร์ท การดิ่งรังฟัน เขี้ยวก่อนดิ่งฟันหน้าก็จะช่วยลดการสูญเสียหลักยึด และสามารถทำการดิ่งรังฟันหน้าโดยตัดลวดให้ไม่ผ่านร่องของแบรคเก็ตฟันเขี้ยวที่เป็นเซรามิก

1.2 การที่เกิดมีฟันเสถียรเพิ่มขึ้นของฟันเขี้ยวและฟันหน้า ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยการทำโมเมนต์ชดเชยช่วยต้านทานผลที่ไม่พึงประสงค์นี้ เพราะจากที่มีฟันเสถียรเพิ่มขึ้นจะไปทำให้ฟันหน้าบนมาสบกับแบรคเก็ตฟันหน้าล่างที่เป็นเซรามิกทำให้เกิดการสึกของฟันได้ ดังนั้นการจะใช้แบรคเก็ตเซรามิกกับฟันหน้าล่างก็ควรเลือกใช้ในรายที่มีการสบฟันเล็กน้อยมาก

2. ผู้ป่วยควรได้รับทราบถึงผลอันไม่พึงประสงค์ของการใช้แบรคเก็ตเซรามิกและเป็นที่ยินยอมใช้เอง และทันตแพทย์ก็ควรที่จะเข้าใจข้อห้ามได้อย่างเด่นชัด

Andreasen และ Quevedo (1970) ศึกษาพบว่าลวดไนตินอลใช้แรงเอาชนะแรงเสียดทานที่น้อยกว่าของเหล็กกล้าไร้สนิม และพบว่าความกว้างของแบรคเก็ตมีความสำคัญต่อขนาดของแรงที่ต้องการเอาชนะแรงเสียดทานในการเลื่อนแบรคเก็ตไปตามลวดโค้ง การทดสอบนี้ใช้ลวด 2 ชนิด คือ ลวดเหล็กกล้าไร้สนิม (18-8) กับไนตินอล (55%) และใช้ลวด 3 ขนาด 0.020, 0.019 x 0.025, 0.021 x 0.025 นิ้ว มีค่าของมุม 4 ค่า 0, 5, 10, 15 องศา, แบรคเก็ตแบบแผดสยาม มีความกว้าง 0.001, 0.135, 0.185 นิ้ว โดยมีขนาดร่อง 0.022 x 0.028 นิ้ว ใช้ยางผูกลวดโค้งไว้กับแบรคเก็ต.

จากการศึกษามีข้อสรุปดังนี้

1. เมื่อมุมที่แบรคเก็ตทำกับลวดโค้งเพิ่มขึ้น จะมีแรงเสียดทานในลวดเหล็กกล้าไร้สนิมเพิ่มขึ้น
2. เมื่อมุมที่แบรคเก็ตทำกับลวดโค้งเพิ่มขึ้น จะต้องใช้แรงในการเคลื่อนแบรคเก็ตผ่านลวดไนตินอลเพิ่มขึ้น
3. เมื่อไม่เกิดมุม ก็ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในการใช้แรงเริ่มเคลื่อนแบรคเก็ตไปตามลวด
4. เมื่อมุมเพิ่มจาก 5° เป็น 15° ลวดเหล็กกล้าไร้สนิมต้องให้แรงมากกว่า

ลวดไนตินอลในการเริ่มเคลื่อนที่

5. ขนาดมีความสำคัญต่อลวดเหล็กกล้าไร้สนิม โดยลวดขนาดใหญ่ขึ้นก็ต้องใช้แรงเอาชนะแรงเสียดทานมากขึ้น

6. ลวดไนตินอล ขนาดใหญ่ (0.019x0.025 นิ้ว) สามารถใช้ดึงรั้งโดยไม่เกิดแรงเสียดทานเพิ่มขึ้นที่มุม 15° ลวดไนตินอล 0.019x0.025 นิ้ว เกิดแรงเสียดทานน้อยกว่าในลวดไนตินอลขนาด 0.020 นิ้ว ซึ่งที่มุมขนาดนี้ลวดเหล็กกล้าไร้สนิมต้องให้แรง 505 กรัม แต่ลวดไนตินอลใช้เพียง 55 กรัม

7. ในการทดลองนี้ความกว้างของแบรคเก็ตไม่ให้ผลที่มีนัยสำคัญต่อขนาดของแรงที่ต้องเอาชนะแรงเสียดทานทั้งจากลวดไนตินอลและลวดเหล็กกล้าไร้สนิมในทุกขนาดและทุกมุม

Kapila และ Sachdeva (1989) กล่าวถึงลักษณะที่พึงประสงค์ของลวดที่ใช้ในทางทันตกรรมจัดฟันว่า ควรจะมีคุณสมบัติดังนี้คือ

1. มีความสามารถในการคืนกลับสูง ทำให้สามารถปลุกฤทธิ์ได้มากกว่า จึงมีผลให้เพิ่มช่วงเวลาการทำงานของเครื่องมือ และลดการปรับเปลี่ยนลวดให้น้อยลง นอกจากนี้ยังสามารถทำให้โค้งงอได้มาก โดยไม่เกิดการสูญเสียรูปทรงอย่างถาวร

2. มีความแข็งตึงต่ำ หมายถึง สามารถให้แรงน้อยและคงที่ในระยะเวลาก่อนการหมดฤทธิ์

3. สามารถตัดหรือทำให้เป็นรูปต่าง ๆ ตามที่ต้องการได้ง่าย โดยไม่เกิดการแตกหักของลวด

4. มีพลังงานสะสมสูง คือ มีคุณสมบัติโมดูลัสของเรซีเลียนซ์

5. มีความเข้ากันได้ทางชีวภาพ หมายความว่า ลวดนั้นจะต้องทนอยู่ในสภาวะแวดล้อมของสิ่งมีชีวิต โดยไม่เกิดการกัดกร่อนหรือการเสื่อมสภาพ และเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตก็สามารถทนต่อลวดนั้นได้เช่นกัน และมีความสามารถคงคุณสมบัติในสภาวะแวดล้อมได้ในระยะเวลาหนึ่ง เพื่อให้สามารถประเมินระยะเวลาที่ลวดยังมีคุณสมบัติหลังจากการผลิตและการใช้งาน

6. มีแรงเสียดทานระหว่างพื้นผิวน้อย ในการปิดช่องว่าง หรือการเคลื่อนที่ในลวดโค้งที่ใช้ทางทันตกรรมจัดฟัน จะเกิดแรงเสียดทานระหว่างแบรคเก็ตกับลวดถ้ามี

แรงเสียดทานมากจะทำให้สูญเสียหลักยึด หรือฟันไม่สามารถเคลื่อนไปในทิศทางที่ต้องการได้

7. สามารถเชื่อมต่อกับส่วนช่วยอื่นๆ ได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องมือ

นอกจากคุณสมบัติเหล่านี้แล้วยังกล่าวถึงการใช้งานของลวดต่าง ๆ ที่ใช้ทางทันตกรรมจัดฟัน โดยสรุปดังนี้

ลวดเหล็กกล้าไร้สนิม เป็นลวดที่ยังคงเป็นที่นิยมตั้งแต่เริ่มมีการนำมาใช้ทางทันตกรรมจัดฟัน เนื่องจากมีคุณสมบัติสามารถดัดเป็นรูปร่างต่าง ๆ ได้ง่าย มีความเข้ากันได้ทางชีวภาพ และคงคุณสมบัติในสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดี มีความแข็งแรงดี มีคุณสมบัติเรขาคณิต และราคาถูก

ลวดโคบอลต์-โครเมียม เป็นลวดที่มีคุณสมบัตินุ่มกว่าลวดเหล็กกล้าไร้สนิม ทำให้สามารถดัดเป็นรูปร่างต่าง ๆ ได้ง่าย การทำอีท ทรีตเมนต์ จะทำให้คุณสมบัติของลวดชนิดนี้ดีกว่า คือมีความต้านทานต่อการล้าหรือการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง และใช้งานได้นานขึ้น เนื่องจากคุณสมบัติเรขาคณิต แต่การทำอีท ทรีตเมนต์จะต้องทำด้วยความระมัดระวังไม่ให้อุณหภูมิเกิน 900°F ถ้าอุณหภูมิสูงถึง 1200°F จะเกิดผลเสียทำให้คุณสมบัติในการต้านทานการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเสียไป

ลวดนิกเกิล-ไททาเนียม มีความสามารถในการคืนกลับสูง มีความแข็งแรงดี แต่มีข้อเสียคือไม่สามารถดัดให้เป็นรูปร่างต่าง ๆ ตามที่ต้องการได้ และไม่สามารถเชื่อมกับส่วนช่วยอื่นๆ ได้

ลวดบีตา-ไททาเนียม มีความสามารถในการคืนกลับพอประมาณ, ดัดให้เป็นรูปร่างตามที่ต้องการได้ และสามารถเชื่อมกับส่วนช่วยอื่นๆ ได้

ลวดมัลติสเตรนด์ เป็นลวดที่ทำจากลวดเหล็กกล้าไร้สนิมเส้นเล็ก ๆ บาง ๆ นำมาขดรวมกันเป็นเส้นเดียว มีคุณสมบัติที่ดีคือมีความสามารถในการคืนกลับดี มีความแข็งแรงดี เมื่อเปรียบเทียบกับลวดเหล็กกล้าไร้สนิม

การจะเลือกใช้ลวดทางทันตกรรมจัดฟันให้ได้ผลดีต่อการบำบัดรักษาจะต้องคำนึงถึงชนิดของลวด ขนาดที่เหมาะสม ตามคุณสมบัติของลวดแต่ละชนิดและสภาพการใช้งานในขณะนั้น