



### 3. ขั้นตอนและวิธีดำเนินการวิจัย

#### วัสดุที่ใช้ดำเนินการวิจัย

วัสดุที่ใช้ในการวิจัยนี้มีวัสดุอยู่สองชนิดคือ เหล็กแผ่นเกรด SPCC-SD ที่มีความหนา 0.8 มิลลิเมตร และอลูมิเนียมแผ่นเกรด AA1100 ที่มีความหนา 1.0 มิลลิเมตร โดยการทดลองชุด A, B และ C เป็นของเหล็กแผ่น ส่วนการทดลองชุด D เป็นของอลูมิเนียมแผ่น

เหล็กแผ่นเกรด SPCC-SD เป็นเหล็กแผ่นตามมาตรฐาน JIS G 3141 (1990) Cold Rolled Carbon Steel Sheets and Strip ซึ่งแสดงคำอธิบายลักษณะไว้ในตารางที่ 1 ส่วนผสมทางเคมีและคุณสมบัติทางกลจากการทดสอบแรงดึงแสดงไว้ในตารางที่ 2 และตารางที่ 3 ตามลำดับ ส่วนผสมทางเคมีของชุดการทดลอง A, B และ C ได้แสดงไว้ในตารางที่ 2 เพื่อเป็นการเทียบกับมาตรฐานด้วย

อลูมิเนียมแผ่นเกรด AA1100 เป็นอลูมิเนียมแผ่นตามมาตรฐาน ASTM ซึ่งเป็นอลูมิเนียมค่อนข้างบริสุทธิ์ในตระกูล 1000 ส่วนผสมทางเคมีตามมาตรฐาน ASTM กำหนดไว้ในตารางที่ 4 ส่วนผสมทางเคมีของชุดการทดลอง D ได้แสดงไว้ในตารางที่ 4 เพื่อเป็นการเทียบกับมาตรฐานด้วย

ตารางที่ 1 แสดงลักษณะของคุณภาพเหล็กแผ่นตามมาตรฐาน JIS G 3141 (1990)

ลักษณะ	คำอธิบาย
SPCC	Commercial Quality
S	Standard temper grade
D	Dull Finish

ตารางที่ 2 แสดงเปอร์เซ็นต์ส่วนผสมเคมีของเหล็กแผ่นตามมาตรฐาน JIS G 3141 (1990) เทียบกับเหล็กแผ่นชุดการทดลอง A, B และ C

คุณภาพ	C สูงสุด	Mn สูงสุด	P สูงสุด	S สูงสุด
SPCC	0.12	0.50	0.040	0.045
ชุดการทดลอง A	< 0.005	0.228	0.0125	0.0115
ชุดการทดลอง B	< 0.005	0.228	0.0125	0.0114
ชุดการทดลอง C	< 0.005	0.227	0.0133	0.0114

ตารางที่ 3 แสดงคุณสมบัติการทดสอบแรงดึงของเหล็กแผ่นตามมาตรฐาน JIS G 3141 (1990)

Minimum Tensile Strength (N/mm <sup>2</sup> )		Minimun Elongation (%)					
SPCC	270	32	34	36	37	38	39
ความหนา (mm.)	$\geq 0.25$	$\geq 0.25$ และ $< 0.40$	$\geq 0.40$ และ $< 0.60$	$\geq 0.60$ และ $< 1.0$	$\geq 1.0$ และ $< 1.6$	$\geq 1.6$ และ $< 2.5$	$\geq 2.5$

ตารางที่ 4 แสดงเปอร์เซ็นต์ร่วนผลsmithทางเคมีของอลูมิเนียมแผ่นตามมาตรฐาน ASTM AA1100 เทียบกับ อลูมิเนียมแผ่นชุดการทดลอง D

เกรด	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr
AA1100			0.05~0.20	$\leq 0.05$		
ชุดการทดลอง D	0.209	0.477	0.0873	0.00323	0.00239	$< 0.001$

เหล็กแผ่นเกรด SPCC-SD ความหนา 0.8 มม. ของชุดการทดลอง A , B และ C และอลูมิเนียม แผ่นเกรด AA1100 ความหนา 1.0 มม. ของชุดการทดลอง D แสดงรายละเอียดไว้ในตารางที่ 5 ดังนี้

ตารางที่ 5 แสดงรหัสชิ้นงาน , จำนวนชิ้นงาน และลักษณะที่ต้องการทราบ ในแต่ละชุดการทดลอง

รหัสชิ้นงาน	จำนวนชิ้นงาน	ชนิดของวัสดุ	ลักษณะที่ต้องการทราบ
AL01-AL10	10 ชิ้น	เหล็กแผ่น	ความล้มพันธุ์ระหว่าง $\sigma_u$ และ $\sigma_c$
AL11-AL13	3 ชิ้น	เหล็กแผ่น	ค่า Yield Stress และ $R_0$
AT01-AT03	3 ชิ้น	เหล็กแผ่น	ค่า Yield Stress และ $R_{90}$
BL01-BL10	10 ชิ้น	เหล็กแผ่น	ความล้มพันธุ์ระหว่าง $\sigma_u$ และ $\sigma_c$
BL11-BL13	3 ชิ้น	เหล็กแผ่น	ค่า Yield Stress และ $R_0$
BT01-BT03	3 ชิ้น	เหล็กแผ่น	ค่า Yield Stress และ $R_{90}$
CL01-CL10	10 ชิ้น	เหล็กแผ่น	ความล้มพันธุ์ระหว่าง $\sigma_u$ และ $\sigma_c$
CL11-CL13	3 ชิ้น	เหล็กแผ่น	ค่า Yield Stress และ $R_0$
CT01-CT03	3 ชิ้น	เหล็กแผ่น	ค่า Yield Stress และ $R_{90}$

DL01-DL20	20 ชิ้น	อลูมิเนียมแพ่น	ความสัมพันธ์ระหว่าง $\sigma$ และ $\epsilon$
DL21-DL23	3 ชิ้น	อลูมิเนียมแพ่น	ค่า Yield Stress และ $R_0$
DT01-DT03	3 ชิ้น	อลูมิเนียมแพ่น	ค่า Yield Stress และ $R_{90}$

หมายเหตุ โดยที่ L ใช้แทนทิศทางตามยาวของโลหะแพ่น หรือ ทิศทาง 0 องศา  
T ใช้แทนทิศทางตามยาวของโลหะแพ่น หรือ ทิศทาง 90 องศา


### เครื่องทดสอบความต้านแรงดึง

ในการดำเนินการวิจัย จำเป็นจะต้องมีการทดสอบความต้านแรงดึง เพื่อหาค่าคงที่ของสมการ และ ค่าของความสัมพันธ์ที่ต้องการทราบ เครื่องทดสอบความต้านแรงดึงที่จะใช้คือ Shimadzu Autograph AG-10TE Universal Tensile Tester เป็นแบบมาตรฐานขนาด 10 ตัน และใช้ Load Cell เบอร์ 8 ซึ่งมี รายละเอียดดังตารางที่ 6 ค่าของความเครียดพิจารณาจาก Extensometer ที่มี Gage Length เท่ากับ 50 มิลลิเมตร และมีช่วงวัดสูงสุด 50 เพรอร์เซ็นต์ของ Gage Length ดังแสดงไว้ในตารางที่ 6 ด้วยเช่นกัน ขณะที่ระยะยืดและแรงดึงมีการบันทึกโดยอัตโนมัติ อัตราการดึงของ Crosshead ประมาณ 3 มิลลิเมตรต่อนาที

ตารางที่ 6 ตารางแสดงรายละเอียดของ Load Cell ที่ใช้ในเครื่องทดสอบแรงดึง และ รายละเอียดของ Extensometer ที่ใช้ในการวัดระยะยืด

Load Cell		Extensometer	
TYPE	SBL-5kN	TYPE	SG50-50
P/N	340-43120-01	NO.	600368-09
CAPACITY	5 kN / 500 kgf	MEASUREING RANGE	25~2.5 mm.
NO.	71243	⊕ SHIMADZU CORPORATION	

ขนาดของชิ้นงานทดสอบความต้านแรงดึง กำหนดให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM E-8 ดังภาพที่ 1  
กว้าง 12.5 มม.



ภาพที่ 1 แสดงขนาดของชิ้นงานทดสอบแรงดึงตามมาตรฐานของ ASTM E-8

### ขั้นตอนการคำนวณเพื่อหาค่าคงที่ของความเป็น Anisotropy

จากสมการที่ 21 พบว่ามีค่าคงที่ที่ต้องการหาค่าอยู่ทั้งหมดคือ F , G และ H ซึ่งสามารถหาค่าได้จากสมการดังต่อไปนี้

$$2F = \frac{2}{Y^2} + \frac{2}{Z^2} - \frac{2}{X^2} \quad (\text{สมการที่ } 34)$$

$$2G = \frac{2}{Z^2} + \frac{2}{X^2} - \frac{2}{Y^2} \quad (\text{สมการที่ } 35)$$

$$2H = \frac{2}{X^2} + \frac{2}{Y^2} - \frac{2}{Z^2} \quad (\text{สมการที่ } 36)$$

โดยที่ X , Y และ Z คือค่า Tensile Yield Stresses ในทิศทางของ x , y และ z ตามลำดับ แต่เนื่องจากค่า Z ไม่สามารถหาค่าโดยทางตรงได้ดังนั้นจึงต้องหาโดยใช้ค่า R และ P เข้าช่วยดังนี้

$$Z = X\sqrt{P(1+R)(P+R)} = Y\sqrt{R(1+P)(P+R)} \quad (\text{สมการที่ } 37)$$

$$\text{โดยที่ } R = R_0 = d\varepsilon_y / d\varepsilon_z = H/G \text{ และ } P = R_{90} = d\varepsilon_x / d\varepsilon_z = H/F$$