

บทที่ 2

การทดสอบ



2.1 รายการทดสอบ

การทดสอบจะประกอบด้วย การวัดค่าการสืบตัว, การหดตัวและการทดสอบแรงอัด การทดสอบการสืบตัวและการหดตัวใช้ตัวอย่างรูปทรงกระบอก \varnothing 7.5 ซม. x 30 ซม. การทดสอบแรงอัดใช้ตัวอย่างรูปทรงกระบอก \varnothing 7.5 ซม. x 30 ซม. แต่ละชุดตัวอย่างทดสอบ จะหากำลังที่อายุ 3, 7, 28, 90, 180, 360 วัน ตามลำดับ

การทดสอบแบ่งตามตัวแปรเป็น 3 อย่าง คือ

1. มวลหยาบเนื่องจากมวลหยาบที่ใช้ผสมคอนกรีตในประเทศเป็นดินปูนถึง 70% ดังนั้น มวลหยาบที่ใช้เป็นตัวแปรในการวิจัยจะแบ่งเป็น 2 ชุด คือ

1.1 ดินปูน แยกเป็น 3 ประเภท คือ ดินปูนราชบุรี, ดินปูนเชียงใหม่และดินปูน นครศรีธรรมราช

1.2 ดินอื่น ๆ แยกเป็น 5 ประเภท คือ ดินทราย, ดินบะซอลท์, ดินแอนดีไซต์, กรวด และแกรนิต

กำลังของคอนกรีตใช้อัตราส่วนผสมให้มีกำลัง 300 กก./ซม.² รายละเอียด การทดสอบของชุดดินปูนและชุดดินอื่น แสดงในตารางที่ 11 และ 12 ตามลำดับ

2. กำลังของคอนกรีตใช้ตัวอย่างทดสอบด้วยดินปูนราชบุรีเนื่องจากเป็นมวลหยาบ ที่ใช้งานมากที่สุดในกรุงเทพมหานคร แต่แปรอัตราส่วนผสมเพื่อให้กำลังแตกต่างกันโดยออกแบบ ให้มีกำลัง 400, 350, 300 และ 250 กก./ซม.² โดยมีหน่วยแรงกระทำเป็น 20% ของกำลังอัด ที่ออกแบบไว้ โดยมีรายละเอียดตัวอย่างทดสอบแสดงในตารางที่ 13

3. ระดับหน่วยแรงตัวอย่างทดสอบที่แปรมวลหยาบจะแปรหน่วยแรงเป็น 3 ระดับ คือ 20%, 40%, 60% ของกำลังอัดที่ออกแบบไว้ ดังแสดงในตารางที่ 11, 12

ตารางที่ 11 แสดงการทดสอบในสารปรมวลหยาบดินปนทรายบุรี

ตัวอย่างทดสอบ วัดค่าการสืบตัว	มวลหยาบ	ระดับหน่วยแรง % ของแรงอัดประลัย	ตัวอย่างทดสอบ วัดค่าการหดตัว
LC-300-20	ดินปนทรายบุรี	20	} LC-300
LC-300-40	ดินปนทรายบุรี	40	
LC-300-60	ดินปนทรายบุรี	60	
LN-300-20	ดินปนเซียงใหม่	20	} LN-300
LN-300-40	ดินปนเซียงใหม่	40	
LN-300-60	ดินปนเซียงใหม่	60	
LS-300-20	ดินปนนครคีรีธรรมราช	20	} LS-300
LS-300-40	ดินปนนครคีรีธรรมราช	40	
LS-300-60	ดินปนนครคีรีธรรมราช	60	

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 12 แสดงการทดลอบในการแปรมวลหยาบหินอื่น ๆ

ตัวอย่างทดลอบ วัดค่าการหดรัด	มวลหยาบ	ระดับหน่วยแรง % ของแรงอัดประลัย	ตัวอย่างทดลอบ วัดค่าการหดรัด
A-300-20	แอนดิวไซต์	20	} A-300
A-300-40	แอนดิวไซต์	40	
A-300-60	แอนดิวไซต์	60	
G-300-20	กรวด	20	} G-300
G-300-40	กรวด	40	
G-300-60	กรวด	60	
GR-300-20	แกรนิต	20	} GR-300
GR-300-40	แกรนิต	40	
GR-300-60	แกรนิต	60	
B-300-20	บะซอลท์	20	} B-300
B-300-40	บะซอลท์	40	
B-300-60	บะซอลท์	60	
S-300-20	หินทราย	20	} S-300
S-300-40	หินทราย	40	
S-300-60	หินทราย	60	

2.2 การเตรียมตัวอย่างทดสอบ

การทดสอบครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาค่าการคืบและการหดตัวของคอนกรีตที่ใช้ในงานในประเทศ ดังนั้นวัสดุที่ใช้จึงเป็นวัสดุที่ใช้งานทั่วไป คือ

มวลหยาบที่ใช้แบ่งเป็น 8 ประเภท รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4 ขนาดของมวลหยาบใหญ่สุดไม่เกิน 1 นิ้ว

มวลละเอียดใช้ทรายแม่น้ำสีดที่มีค่าโมดูลัสความละเอียด 2.80

ปูนซีเมนต์ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type 1 ทรายข้าง

สัดส่วนการผสมใช้ตามมาตรฐาน ACI 613-54 เนื่องจากกำลังของคอนกรีตที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้มี 4 ระดับ ดังนั้นสัดส่วนการผสมจึงมี 4 แบบ รายละเอียดแสดงในตารางที่ 14

การผสมคอนกรีตเพื่อหล่อตัวอย่างทดสอบแต่ละครั้งจะผสมเพื่อหล่อตัวอย่างทดสอบเพื่อหาค่าการคืบตัว, การหดตัวและแรงอัดประลัยพร้อมกัน การผสมแต่ละครั้งใช้คอนกรีต $.024 \text{ m}^3$ ผสมด้วยโมซึ่งหมุนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดจุ $.167 \text{ m}^3$ ในการหล่อแต่ละชุดการทดสอบจะผสมเพียงครั้งเดียวเพื่อให้เนื้อคอนกรีตคลุกเคล้าเข้ากันตัวอย่างสม่ำเสมอ เมื่อผสมเรียบร้อยแล้วจะมีการทดสอบการบวมตัวของคอนกรีตหลังจากนั้นจึงจะนำไปหล่อในแบบที่เตรียมไว้

เมื่อหล่อตัวอย่างทดสอบเรียบร้อยแล้วประมาณ 1 วันจะนำตัวอย่างทดสอบเข้าไปบ่มในห้อง Fog Room ต่อจากนั้นมีการนำตัวอย่างทดสอบไปหากำลังอัดที่อายุ 3,7 วัน เมื่อคอนกรีตอายุได้ 28 วัน จะนำตัวอย่างทดสอบที่เหลือทั้งหมดออกจากห้อง Fog Room ไปไว้ในห้องปฏิบัติการ และนำตัวอย่างทดสอบไปหากำลังอัดที่อายุ 28 วัน หลังจากนำตัวอย่างทดสอบเข้าห้องปฏิบัติการแล้วจะมีการเตรียมตัวอย่างเพื่อทดสอบโดยลงมือติดอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อการทดสอบ ในการทดสอบต้องควบคุมหัวท้ายของตัวอย่างทดสอบให้เรียบร้อยและได้ระดับ เกลที่ใช้วัดความเครียดเป็นเกลชนิดเชิงกลในการติด เกลวัดความเครียดผิวของคอนกรีตจะต้องยึดด้วยกระดาษทรายละเอียดให้ถึง เนื้อคอนกรีตจึงติดเม็ดกระดุมที่กึ่งกลางตัวอย่าง ทดสอบโดยติด 3 ชุดที่มุมห่างกัน 120° , ระยะเกล 20 ซม.

2.3 การทดสอบ

เมื่อเริ่มการทดสอบจะมีการวัดค่าระยะระหว่างเม็ดกระดุมของตัวอย่างทดสอบที่จะวัดค่าการคืบตัวและการหดตัวเพื่อเป็นระยะเริ่มต้น โดยใช้เกลเชิงกลอ่านค่าของเครื่องวัดระยะ

ตารางที่ 13 แสดงตัวอย่างทดสอบแบ่งตามกำลังของคอนกรีต

ตัวอย่างทดสอบ วัดค่าการคืบตัว	ตัวอย่างทดสอบ วัดค่าการหดตัว
LC-250-20	LC-250
LC-300-20	LC-300
LC-350-20	LC-350
LC-400-20	LC-400

ศูนย์วิจัยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 14 แสดงสัดส่วนการผสมคอนกรีต

กำลังของคอนกรีต ที่ออกแบบ กก./ซม. ²	ปูนซีเมนต์ กก.	น้ำ ลิตร	มวลละเอียด กก.	มวลหยาบ กก.	อัตราส่วนน้ำ ต่อซีเมนต์
250	345	190	744	1072	0.55
300	396	190	700	1072	0.48
350	432	190	671	1072	0.44
400	487	190	625	1072	0.39

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แบบหน้าปัทม์ (Dial Indicator) ซึ่งมีความละเอียด .002 มม.

นำตัวอย่างทดสอบที่จะวัดค่าการคืบตัวไปรับแรงกระทำโดยใช้ เครื่องมือที่ใช้สปริง เป็นแรงกระทำคงที่ต่อตัวอย่างทดสอบ เครื่องมือมีลักษณะดังแสดงในรูปที่ 13 การ Calibrate เครื่องมือกระทำโดยใช้ Load Cell กับแรงไฟฟ้าประกอบกันดังนี้ นำ Load Cell ที่มีทราบค่า Calibrate Curve แล้วใส่ในเครื่องมือที่ตำแหน่งที่จะใส่ตัวอย่างทดสอบแล้ววางสปริงในเครื่องมือแล้วชั่งน้ำหนักให้สปริงถ่ายแรงลงยัง Load Cell จนค่าหน่วยความเครียดที่อ่านได้จากแรงไฟฟ้ามีค่าเท่ากับที่ทำให้เกิดแรงใน Load Cell เท่ากับที่ต้องการให้เกิดกับตัวอย่างทดสอบ ค่าดังกล่าวในตารางที่ 15 จากนั้นวัดขนาดของสปริงที่ทดสอบ 3 ตำแหน่ง ห่างกัน 120° จากนั้นนำ Load Cell ออกเมื่อนำตัวอย่างทดสอบใส่เข้าไปในเครื่องมือจะชั่งน้ำหนักสปริงจะมีขนาดเท่ากับที่วัดเมื่อใช้ Load Cell แรงที่กระทำต่อตัวอย่างทดสอบจะมีค่าเท่าที่ต้องการการ Calibrate เครื่องมือ แสดงในรูปที่ 14

เมื่อตัวอย่างทดสอบรับแรงกระทำแล้วจะวัดระยะเบกอีกครั้งหนึ่งจะได้ค่าการหดตัวอีลาสติก การวัดค่าการคืบตัว แสดงในรูปที่ 15 จากนั้นที่ระยะเวลา 3, 7, 14 และทุก ๆ 14 วัน จะมีการวัดระยะเบกอีก ค่าที่อ่านจากตัวอย่างทดสอบรับแรงกระทำจะเป็นค่าการคืบตัวและการหดตัวรวมกัน ค่าการหดตัวจะอ่านได้จากตัวอย่างทดสอบที่ไม่ได้รับแรงกระทำ ค่าการคืบตัวที่แท้จริงได้จากค่าการหดตัวลบออกจากค่าการคืบตัวและการหดตัว

ตัวอย่างทดสอบทั้งหมดจะอยู่ในห้องปฏิบัติการคอนกรีตอุณหภูมิ $27-33^{\circ}\text{C}$ ความชื้นสัมพัทธ์ 90-95% ห้องปฏิบัติการ แสดงในรูปที่ 15

2.4 ผลการทดสอบ

ผลการทดสอบแบ่งตามตัวแปรได้ ดังนี้



1. ผลของมวลหยาบต่อการคืบตัวและการหดตัวของคอนกรีต

การคืบตัวและการหดตัวของตัวอย่างทดสอบผสมด้วยมวลหยาบชุดหินปูน แสดงในรูปที่ 16 และ 17 จะพบว่า ตัวอย่างทดสอบผสมด้วยหินปูนเชียงใหม่มีการคืบตัวและการหดตัวสูงสุดในชุดนี้ค่าการคืบตัวและการหดตัวที่เวลา 3 เดือน จะมีค่าประมาณ 70-80% ของค่าการคืบตัวและการหดตัวที่เวลา 1 ปี ค่าการคืบตัว + การหดตัว + การหดตัวอีลาสติกของหินชุดนี้ แสดงในรูปที่ 18-20

ตารางที่ 15 แสดงค่าความเครียดในการ Calibrate เครื่องมือ

กำลังของคอนกรีต กก./ซม. ²	ระดับหน่วยแรง % ของแรงอัด- ประลัย	แรงที่เกิดขึ้น กก.	ความเครียดที่อ่านจากเกจไฟฟ้า เมื่อใช้ Load Cell ที่ทำให้เกิดแรง ที่ต้องการในตัวอย่างทดสอบ
300	20	2651	514
300	40	5301	1033
300	60	7952	1550
250	20	2209	431
350	20	3093	603
400	20	3534	689

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย




รูปที่ 13 เครื่องมือที่ใช้เป็นแรงกระทำต่อตัวอย่างทดสอบ




รูปที่ 14 แสดงการ Calibrate เครื่องมือ


ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูปที่ 15 ห้องปฏิบัติการและการวัดค่าการสืบตัว




รูปที่ 16 แสดง การจับตัวของตัวอย่างที่ทดลองผลผลิตด้วยมวลหยาบสุดคืนปูน




รูปที่ 17 แสดงการหดตัวของตัวอย่างทดสอบผสมด้วยมวลหยาบชุดหินปูน


ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูปที่ 18 แสดงค่าการสับตัว+การหดตัว+การหดตัวอีลาสติกผสมด้วยมวลสยาบหินปูนรายบุรี



รูปที่ 19 แสดงค่าการคืบตัว+การหดตัว+การหดตัวเวลาตีคณลุ่มด้วยมวลหยาบหินปูน เชียงใหม่



รูปที่ 20 แสดงค่าการคืบตัว+การหดตัว+การหดตัวอีลาสติคผลลุ่มด้วยมวลสยาบหินปูนนครศรีธรรมราช

การสืบตัวและการหัดตัวของตัวอย่างทดสอบผสมด้วยมวลหยาบชุดดินอื่น ๆ แสดงในรูปที่ 21 และ 22 จะพบว่าตัวอย่างทดสอบผสมด้วยดินทรายมีหน่วยการสืบตัวและการหัดตัวสูงที่สุดในชุดนี้ ค่าการสืบตัวและหัดตัวของดินชุดนี้ที่เวลา 3 เดือน มีค่าประมาณ 70-90% ของค่าการสืบตัวและการหัดตัวที่เวลา 1 ปี ค่าการสืบตัว + การหัดตัว + การหัดตัวอีลาสติกของดินชุดนี้แสดงในรูปที่ 23-27

ค่ากำลังอัด, หน่วยการหัดตัวอีลาสติก, การดูดซึมน้ำของมวลหยาบและการบวมตัวของคอนกรีตเหลว ของตัวอย่างทดสอบทั้ง 2 ชุด แสดงในตารางที่ 16 และ 17

2. ผลของระดับหน่วยแรงต่อการสืบตัวของคอนกรีต


ค่าหน่วยการสืบตัวของตัวอย่างทดสอบผสมด้วยมวลหยาบทั้ง 6 ประเภทที่ 3 ระดับ หน่วยแรง แสดงในรูปที่ 28-35 และค่าการสืบตัวที่ระดับหน่วยแรง 20, 40, 60% ของมวลหยาบทั้ง 2 ชุด แสดงในรูปที่ 36-39 จะพบว่าค่าการสืบตัวเป็นสัดส่วนโดยตรงกับระดับหน่วยแรง

3. ผลของกำลังของคอนกรีตต่อการสืบตัวและการหัดตัว

ค่าหน่วยแรงสืบตัวและการหัดตัวของคอนกรีตที่มีกำลังต่างกันแต่มีอัตราส่วนแรงกระทำต่อกำลังที่ออกแบบไว้เท่ากันคือ 20% แสดงในรูปที่ 40, 41 ค่าหน่วยการสืบตัวและค่าการหัดตัวที่วัดได้มีค่าแตกต่างกันไม่มาก


ค่าการสืบตัวและการหัดตัวของคอนกรีตแปรกำลังที่ 90 วัน มีค่า 70-80% ของค่าการสืบตัวและการหัดตัวที่เวลา 1 ปี

ค่ากำลังอัด, หน่วยการหัดตัวอีลาสติก, การดูดซึมน้ำของมวลหยาบและการบวมตัวของคอนกรีตเหลว แสดงในตารางที่ 18




รูปที่ 21 แสดงการสืบตัวของตัวอย่างทดสอบผสมด้วยมวลهبานชุดหินอื่น ๆ


ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย




ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูปที่ 23 แสดงค่าการสืบตัว+การหดตัว+การหดตัวอีลาสติคของตัวอย่างทดสอบมวลหยาบผสมด้วยแอนติไซท์




รูปที่ 24 แสดงค่าการสืบตัว+การหดตัว+การหดตัวอีลาสติกของตัวอย่างทดสอบมวลหยาบผสมด้วยบะเชอส์




รูปที่ 25 แสดงค่าการคืบตัว+การหดตัว+การหดตัวอีลาสติคของตัวอย่างทดสอบมวลหยาบผสมด้วยกรวด

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย




รูปที่ 26 แสดงค่าการคืบตัว+การหดตัว+การหดตัวอีลาสติคของตัวอย่างทดสอบมวลหยาบผสมด้วยแกรนิต




รูปที่ 27 แสดงค่าการสืบตัว+การหดตัว+การหดตัวอีลาสติคของตัวอย่างทดสอบมวลหยาบผสมด้วยหินทราย

หน่วยการสืบตัว $\times 10^{-6}$ ฝม./ชม./กก./ชม.²



รูปที่ 28 แสดงค่าหน่วยการสืบตัวของตัวอย่างทดสอบผสมด้วยหินปูนราชบุรี

หน่วยการสืบตัว $\times 10^{-6}$ ซม./ชม./กก./ชม.²




รูปที่ 29 แสดงค่าการสืบตัวของตัวอย่างทดสอบผสมด้วยดินปูน เชียงใหม่

ศูนย์วิทยทรัพยากร


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน่วยการสืบตัว $\times 10^{-6}$ ฝม./กก./ฝม.²



รูปที่ 30 แสดงค่าหน่วยการสืบตัวของตัวอย่างทดสอบผสมตัวกับดินปนนครศร์ธรรมราช


หน่วยการสืบตัว $\times 10^{-6}$ ซม./กก./ชม.²



รูปที่ 31 แสดงค่าหน่วยการสืบตัวของตัวอย่างทดสอบผสมด้วยแอนติไจท์

ศูนย์วิทยทรัพยากร


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย




รูปที่ 32 แสดงค่าหน่วยการสืบตัวของตัวอย่างทดสอบผสมด้วยบะซิโลสท์

ศูนย์วิทยทรัพยากร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย




รูปที่ 33 แสดงค่าหน่วยการดูดซับของตัวอย่างทดสอบผลมด้วยกรด




รูปที่ 34 แสดงค่าหน่วยการสืบตัวของตัวอย่างทดสอบผสมด้วยแกรนิต

หน่วยการสืบตัว $\times 10^{-6}$ ซม./ชม./กก./ชม.²




รูปที่ 35 แสดงค่าหน่วยการสืบตัวของตัวอย่างทดสอบผสมด้วยดินทราย


ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย




รูปที่ 36 แสดงค่าการสืบตัวที่ระดับหน่วยแรง 20,40,60% ของตัวอย่างทดสอบชุดหินปูนที่อายุ 90 วัน




รูปที่ 37 แสดงค่าการดูดซึมที่ระดับหน่วยแรง 20,40,60% ของตัวอย่างทดสอบชุดหนึ่ง ๆ ที่อายุ 90 วัน



รูปที่ 38 แสดงค่าการสืบตัวที่ระดับหน่วยแรง 20,40,60% ของกำลังฉีดประลัยของตัวอย่างทดสอบชุดดินปูนที่อายุ 360 วัน




รูปที่ 39 แสดงค่าการสืบตัวที่ระดับหน่วยแรง 20, 40, 60% ของตัวอย่างทดสอบชุดอื่น ๆ ที่อายุ 360 วัน



รูปที่ 40 แสดงหน่วยการสืบตัวของคอนกรีตแปรกำลัง

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูปที่ 41 แสดงหน่วยการหดตัวของคอนกรีตแปรกำลัง

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 16 แสดงค่ากำลังอัด, หน่วยการหดตัวอีลาสติคของตัวอย่างทดสอบ
ผล้มด้วยมวลหยาบชุดหินปูน

ตัวอย่างทดสอบ	กำลังอัดที่ 28 วัน กก./ซม. ²	หน่วยการหดตัว อีลาสติค x 10 ⁻⁸	การหดซึมน้ำ ของมวลหยาบ%	การบวมตัว ของคอนกรีต(ซม.)
LC-300	245	207	0.79	5.0
LN-300	280	306	1.05	2.0
LS-300	260	301	0.38	1.0

ตารางที่ 17 แสดงค่ากำลังอัด, หน่วยการหดตัวอีลาสติคของตัวอย่างทดสอบ
ผล้มด้วยมวลหยาบชุดหินอื่น ๆ

ตัวอย่างทดสอบ	กำลังอัดที่ 28 วัน กก./ซม. ²	หน่วยการหดตัว อีลาสติค x 10 ⁻⁸	การหดซึมน้ำ ของมวลหยาบ%	การบวมตัว ของคอนกรีต(ซม.)
G-300	299	255	1.76	1.0
GR-300	297	319	1.66	1.0
A-300	330	323	1.90	3.0
B-300	313	346	1.20	4.5
S-300	232	403	3.05	3.1

ตารางที่ 18 แสดงค่ากำลังอัด, หน่วยการหดตัวอีลาสติคของตัวอย่างทดสอบกำลัง

ตัวอย่างทดสอบ	กำลังอัดที่ 28 วัน กก./ซม. ²	หน่วยการหดตัว อีลาสติค x 10 ⁻⁸	การบวมตัว ของคอนกรีต (ซม.)
LC-250	239	227	5.0
LC-300	245	207	5.0
LC-350	286	249	4.5
LC-400	360	233	1.20