

### รายการอ้างอิง

1. บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์จำกัด (มหาชน) , สรุปรายงานประจำเดือน ,  
ก.ค. , 2539.
2. Westmijze , H , “Characteristics and Applicational Properties Water-Based  
Peroxide Formulations (New Development)” , PVC Symposium ,  
Akzo Chemicals Research Center , 1990.
3. กัญจนา ตระกูลกู , เทคโนโลยีโพลีเมอร์ , กรุงเทพฯ : เอ็กเพรสมีเดีย , 2533.
4. Boon-Long , S and Vanichseni , S , Petrochemical Technology and  
Development Policy for Thailand , Task Force for Technological  
R&D for Industrail Development , Chulalongkorn University ,  
1986.
5. Burgess , R.H. , Manufacture and Processing of PVC , New York , Macmillan  
Publishing Co. , Inc. , 1982.
6. Nass , L , Encyclopedia of PVC , New York , Marcel Dekker Inc. , 1977.
7. Westmijze , H , “The Butane Tracer Technique as A Tool to Follow VCM  
Conversion” , PVC Symposium , Akzo Chemicals Research  
Center , 1990.
8. Lundin , L , “Initiator Distribution into The Monomer in The VCM/Water  
Suspension” , Berol Nobel Seminar , Bangkok , Feb. , 1993.
9. Harlow Chemical Company Ltd. , Technical Data Sheet , Nov. , 1992.
10. Allsopp , M and Vianello ,G , Ullmann's Encyclopedia of Industrail Chemistry ,  
5<sup>th</sup> ed. , Vol. A21 , Verlag Chemic , 1992.
11. Tecnoassistance S.R.L. , Italy , “Techniques of Autoclave Charge and Their  
Influence on The Characteristics of PVC-S” , PVC Suspension  
Handbook , April , 1986.

12. Yamauchi , J , “Suspending Agent for Polymerization of Vinyl Chloride” ,  
Kuraray Technical Seminar , Bangkok , Nov. , 1991.
13. Blomstrom , T , Encyclopedia of Polymer and Engineering , Vol. 17 ,  
New York , John Wiley & Sons Inc. , 1989.
14. Whelan , A and Craft , J , Developments in PVC Production and Processing ,  
London , Applied Science Publishers , 1977.
15. Odian , G , Principles of Polymerization , 2<sup>nd</sup> ed. , New York , John Wiley &  
Sons Inc. , 1981.



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ภาคผนวก

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## ภาคผนวก ก.

## รายละเอียดการคำนวณปริมาณความร้อนที่ต้องใช้ในการเพิ่มอุณหภูมิ

พิจารณาเฉพาะวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต คือ น้ำ กับ ไวนิลคลอไรด์มอนอเมอร์ (VCM)

1. ปริมาณน้ำที่ใช้ในการผลิต = (1) กิโลกรัม
2. ปริมาณไวนิลคลอไรด์มอนอเมอร์ที่ใช้ในการผลิต = (2) กิโลกรัม
3. อุณหภูมิของน้ำที่ใช้ในการผลิต = (3) องศาเซลเซียส
4. อุณหภูมิของไวนิลคลอไรด์มอนอเมอร์ที่ใช้ในการผลิต = (4) องศาเซลเซียส
5. อุณหภูมิของการหยุดให้ความร้อน = (5) องศาเซลเซียส
6. ค่าความจุความร้อนจำเพาะของน้ำ = (6) กิโลจูล / กิโลกรัม - เคลวิน
7. ค่าความจุความร้อนจำเพาะของไวนิลคลอไรด์มอนอเมอร์ = (7) กิโลจูล / กิโลกรัม - เคลวิน
8. ปริมาณรวมของระบบ = (8) = (1) + (2) กิโลกรัม
9. ค่าความจุความร้อนจำเพาะเฉลี่ยของระบบ = (9) =  $((1) \cdot (6) + (2) \cdot (7)) / (8)$   
กิโลจูล / กิโลกรัม - เคลวิน
10. อุณหภูมิเฉลี่ยของระบบก่อนเริ่มต้นก่อนให้ความร้อนเพื่อเพิ่มอุณหภูมิ = (10) =  $((1) \cdot (3) + (2) \cdot (4)) / (8)$  องศาเซลเซียส
11. ปริมาณความร้อนที่ต้องใช้ในการเพิ่มอุณหภูมิของน้ำจาก 40 องศาเซลเซียส จนถึงอุณหภูมิของน้ำที่ใช้ในการทดลองผลิต = (11) =  $(\text{อุณหภูมิของน้ำที่ใช้ในการทดลองผลิต} - 40) \cdot (1) \cdot (6)$  กิโลจูล
12. ปริมาณความร้อนที่ต้องใช้ในการเพิ่มอุณหภูมิของระบบจนถึงอุณหภูมิของการหยุดให้ความร้อน = (12) =  $((5) - (10)) \cdot (8) \cdot (9)$  กิโลจูล
13. ปริมาณความร้อนรวมที่ต้องใช้ในการเพิ่มอุณหภูมิ = (13) = (11) + (12)  
กิโลจูล

14. ผลต่างของปริมาณความร้อนที่ต้องใช้เพิ่มขึ้น(เปรียบเทียบกับการใช้ที่ 40 องศาเซลเซียสในการทดลองผลิต) = (14) =

(13)ของการใช้ที่อุณหภูมิ ต่างๆในการทดลองผลิต - (13)ของการใช้ที่อุณหภูมิ 40 °C ในการทดลองผลิต  
กิโลจูล

หรือ

((13)ของการใช้ที่อุณหภูมิ ต่างๆในการผลิต - (13)ของการใช้ที่อุณหภูมิ 40 °C ในการทดลองผลิต) /

(13)ของการใช้ที่อุณหภูมิ 40 °C ในการทดลองผลิต %



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณปริมาณความร้อนที่ต้องใช้ในการเพิ่มอุณหภูมิ

ข้อมูลในการคำนวณ	หน่วย	สายการ ผลิตที่ 1	สายการ ผลิตที่ 3
ปริมาณน้ำที่ใช้ในการผลิต	กิโลกรัม	9,540	28,500
ปริมาณไวนิลคลอไรด์มอนอเมอร์ที่ใช้ในการผลิต	กิโลกรัม	6,500	29,500
อุณหภูมิของไวนิลคลอไรด์มอนอเมอร์ที่ใช้ในการผลิต	องศาเซลเซียส	27	27
อุณหภูมิของการหยุดให้ความร้อน	องศาเซลเซียส	56.0	58.5
ค่าความจุความร้อนจำเพาะของน้ำ	กิโลจูล/กิโลกรัม-เคลวิน	4.18	4.18
ค่าความจุความร้อนจำเพาะของไวนิลคลอไรด์มอนอเมอร์	กิโลจูล/กิโลกรัม-เคลวิน	1.67	1.67

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## ภาคผนวก ข.

รายละเอียดการคำนวณต้นทุนการผลิตต่อหน่วยที่วิษุธรเงินที่ผลิตได้

1. ผลต่างของเวลาที่ใช้ในการผลิตหนึ่งรอบที่ลดลง ( เปรียบเทียบกับการใช้น้ำที่ 40 องศาเซลเซียสในการทดลองผลิต) (นาที่) = (1) =  
เวลาที่ใช้ในการผลิตหนึ่งรอบที่อุณหภูมิของน้ำที่ใช้ในการทดลองผลิตต่างๆ - เวลาที่ใช้ในการทดลองผลิตหนึ่งรอบของการใช้น้ำที่ 40 องศาเซลเซียส ในการทดลองผลิต
2. จำนวนแบทช์ที่ผลิตได้ (แบทช์/วัน) = (2) =  
( 24 \* จำนวนถังปฏิกรณ์ที่มีในสายการผลิต ) / ( เวลาที่ใช้ในการผลิตหนึ่งรอบที่อุณหภูมิของน้ำที่ใช้ในการทดลองผลิตต่างๆ ) ( ชั่วโมง)
3. กำลังการผลิตที่ได้ (ตัน/วัน) = (3) =  
(2) \* ไวนิลคลอไรด์มอนอเมอร์ที่ใช้ในการผลิต (ตัน/แบทช์) \* อัตราการเปลี่ยนแปลงไปเป็นพอลิเมอร์ (%)
4. ผลต่างของกำลังการผลิตที่ได้ ( เปรียบเทียบกับการใช้น้ำที่ 40 องศาเซลเซียสในการทดลองผลิต) (ตัน/วัน) = (4) =  
กำลังการผลิตที่ได้ที่อุณหภูมิของน้ำที่ใช้ในการทดลองผลิตต่างๆ - กำลังการผลิตที่ได้จากการใช้น้ำที่ 40 องศาเซลเซียสในการทดลองผลิต

5. ผลต่างของปริมาณความร้อนที่ต้องใช้เพิ่มขึ้น (เปรียบเทียบกับการใช้น้ำที่ 40 องศาเซลเซียสในการทดลองผลิต)

$$(\text{บาท/แบทช์}) = (5.1) =$$

((ปริมาณความร้อนที่ต้องใช้เพิ่มขึ้นที่อุณหภูมิของน้ำที่ใช้ในการทดลองผลิตต่างๆ - ปริมาณความร้อนที่ต้องใช้จากการใช้น้ำที่ 40 องศาเซลเซียส ในการทดลองผลิต (กิโลจูล)) / ค่าความร้อนของน้ำมันเตา (กิโลจูล/กิโลกรัม)) \* ราคาน้ำมันเตา (บาท/กิโลกรัม))

หรือ

$$(\text{บาท/วัน}) = (5.2) = (5.1) * (2)$$

6. ผลต่างของค่าไฟที่ลดลง (เปรียบเทียบกับการใช้น้ำที่ 40 องศาเซลเซียสในการทดลองผลิต)

$$(\text{บาท/แบทช์}) = (6.1) =$$

((1) / 60) \* กำลังไฟฟ้าที่ลดลง (กิโลวัตต์) \* ค่าไฟในการผลิต (บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง)

หรือ

$$(\text{บาท/วัน}) = (6.2) = (6.1) * (2)$$

7. ผลต่างของต้นทุนการผลิตที่ลดลงต่อหน่วยพีวีซีเรซินที่ผลิตได้ (เปรียบเทียบกับ การใช้น้ำที่ 40 องศาเซลเซียสในการทดลองผลิต)

$$(\text{บาท/ตัน}) = (7.1) = (6.2) - (5.2)$$

หรือ

$$(\text{บาท/ตัน}) = (7.2) = (7.1) / (3)$$



ข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณต้นทุนการผลิตต่อหน่วยพีวีซีเรซินที่ผลิตได้

ข้อมูลในการคำนวณ	หน่วย	สายการ ผลิตที่ 1	สายการ ผลิตที่ 3
ไวนิลคลอไรด์มอนอเมอร์ที่ใช้ในการผลิต	กิโลกรัม/แบทช์	6,500	29,500
อัตราการเปลี่ยนแปลงไปเป็นพอลิเมอร์	%	87	90
ค่าความร้อนของน้ำมันเตาที่ใช้ในการผลิต	กิโลจูล/กิโลกรัม	43,890	43,890
ราคาน้ำมันเตา	บาท/กิโลกรัม	4	4
กำลังไฟฟ้าที่ลดลงจากการที่เวลาที่ใช้ใน การผลิตหนึ่งรอบลดลง (โดยพิจารณาจากกำลัง ไฟของมอเตอร์ที่ใช้ขับเคลื่อนปั๊มของถังปฏิกรณ์)	กิโลวัตต์	37	300
ค่าไฟที่ใช้ในการผลิต	บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง	1.5	1.5

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## ประวัติผู้เขียน

นาย ประมวล เรืองสิน เกิดวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2512 ที่เขตคูสิต จังหวัด กรุงเทพมหานครฯ. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในปีการศึกษา 2534 และเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปีการศึกษา 2537 ปัจจุบันทำงานอยู่ที่ บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์จำกัด (มหาชน) อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย