



### การวัดสัมประสิทธิ์ความเครียดเพียงสโหอิเล็กตริก

ในงานวิจัยนี้ มุ่งที่จะสร้างเครื่องมือเพื่อทำการวัดค่าสัมประสิทธิ์ความเครียดเพียงสโหอิเล็กตริกแบบกระแสลับที่ความถี่ต่ำ ซึ่งเป็นวิธีวัดค่าสัมประสิทธิ์เพียงสโหอิเล็กตริกอีกแบบหนึ่งที่น่าสนใจศึกษานอกเหนือจากการวัดค่าสัมประสิทธิ์เพียงสโหอิเล็กตริกแบบกระแสตรง ข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งของการวัดแบบกระแสลับก็คือ จะวัดได้สะดวกรวดเร็วกว่า ในขณะที่การวัดแบบกระแสตรงนั้นจะช้า เพราะในการทดลองหลังจากที่ถ่วงน้ำหนักและวัดค่าแล้ว ในการถ่วงน้ำหนักเพื่อที่จะวัดค่าต่อไปนั้น ต้องรอให้แผ่นฟิล์มคลายตัวก่อน ซึ่งไม่สะดวกเท่าที่ควร ในการวัดค่าสัมประสิทธิ์เพียงสโหอิเล็กตริกแบบกระแสลับของงานวิจัยนี้จะวัดค่าที่ความถี่ 10 Hz ซึ่งจัดว่าเป็นความถี่ต่ำ ดังนั้นเวลาคำนวณค่าสัมประสิทธิ์เพียงสโหอิเล็กตริก จะคิดเหมือนการวัดแบบกระแสตรงได้ โดยจะไม่คำนึงถึงส่วนจินตภาพของค่านี้ เพราะที่ความถี่ต่ำค่าในส่วนจินตภาพนี้จะมีค่าน้อยมาก ซึ่งสามารถแสดงได้โดยพิจารณาจากสมการ ( 2.35 ) และ ( 2.37 ) ในบทที่ 2

$$d^*(\omega) = d'(\omega) - id''(\omega) \quad (2.35)$$

$$d^*(\omega) = d(\infty) + \delta d / (1 + iX) , X = \omega\tau \quad (2.37)$$

ซึ่งจะเห็นว่าที่ความถี่ต่ำ ( $\omega \rightarrow 0$ ) เทอมที่เป็นจำนวนจินตภาพจะมีค่าน้อย ( $X \rightarrow 0$ )

สำหรับขอบข่ายของงานวิจัยนี้ จะทำการวัดค่าสัมประสิทธิ์ความเครียดเพียงสโหอิเล็กตริกของแผ่นฟิล์ม PVDF ในแนว 31 กล่าวคือจะให้แรงกระทำกับแผ่นฟิล์มในแนว 1 (แนว x) ซึ่งเป็นแนวเดียวกันกับแนวการยึดตัวของแผ่นฟิล์ม แล้วจะทำการวัดค่าความต่างศักย์ที่ได้ในแนว 3 (แนว z) หลังจากนั้น นำค่าที่ได้มาคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์ความเครียดเพียงสโหอิเล็กตริกต่อไป โดยในงานวิจัยนี้ จะวัดค่าสัมประสิทธิ์ความเครียดเพียงสโหอิเล็กตริกเมื่อให้

แรงกระทำในรูปแบบของฟังก์ชันไซน์ที่มีความถี่ 10 Hz ( วัดแบบกระแสลับ ) เปรียบเทียบกับค่าสัมประสิทธิ์ความเครียดเพียงโซอิเล็กทริก เมื่อให้แรงคงที่กระทำ ( วัดแบบกระแสตรง ) สำหรับเครื่องมือ วัด , ขั้นตอนต่าง ๆ และรายละเอียดในการวัดจะได้กล่าวในหัวข้อต่อไป

### 5.1 การวัดค่าสัมประสิทธิ์เพียงโซอิเล็กทริกแบบกระแสตรง


#### 5.1.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้วัดค่าสัมประสิทธิ์ความเครียดเพียงโซอิเล็กทริกแบบกระแสตรง

ในการวัดแบบกระแสตรงนี้ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้วัดจะประกอบไปด้วย

1. อิเล็กโตรมิเตอร์ ( electrometer ) ซึ่งจะใช้ของ Kiethley รุ่น 617 programmable eletrometer
2. กล่องพลาสติก ใช้สำหรับป้องกันสิ่งรบกวนจากภายนอกที่จะมากระทำกับแผ่นฟิล์ม PVDF เช่น ลม เป็นต้น
3. ตุ่มน้ำหนักสำหรับถ่วงแผ่นฟิล์ม PVDF


#### 5.1.2 วิธีการทดลองวัดค่า $d_{31}$ แบบกระแสตรง

1. นำแผ่น PVDF ที่จะทำการวัดค่า  $d_{31}$  มาตรึงกับตัวหนีบในกล่องพลาสติก แล้วนำไปแขวนไว้ หลังจากนั้นต่อขั้วอิเล็กโทรดทั้งสองของแผ่นฟิล์ม PVDF เข้ากับอิเล็กโตรมิเตอร์ ดังแสดงในรูป ( 5.5 ก )
2. นำตุ่มน้ำหนักขนาดมวล 5 กรัม มาถ่วงกับแผ่นฟิล์ม PVDF แล้วอ่านค่าความต่างศักย์จากจอแสดงผลของอิเล็กโตรมิเตอร์ ( รูป 5.5 ข ) บันทึกผล หลังจากนั้นนำตุ่มน้ำหนักออก รอจนกระทั่งค่าบนจอแสดงผลของอิเล็กโตรมิเตอร์ลดลงมาเป็นศูนย์ จึงนำตุ่มน้ำหนักขนาด 10 กรัม ถ่วงเข้าไปใหม่ แล้วอ่านค่าความต่างศักย์ใหม่ที่ได้อีก บันทึกผล
3. ทำเช่นเดียวกับข้อ 2. โดยเปลี่ยนขนาดของตุ่มน้ำหนักเป็น 15 , 20 , 25 , 30 , 35 และ 40 กรัม ตามลำดับ
4. เปลี่ยนแผ่น PVDF แผ่นอื่นมาวัด แล้วทำซ้ำตั้งแต่ข้อ 1 ถึงข้อ 3
5. นำค่าที่วัดได้มาเขียนกราฟและคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์เพียงโซอิเล็กทริกต่อไป



รูป 5.1 แสดงการวัดค่า  $d_{31}$  แบบกระแสดตรง

การคำนวณหาค่า  $d_{31}$  แบบกระแสดตรง



รูป 5.2 แสดงแผ่นฟิล์ม PVDF ที่มีแรง  $F_1$  มากระทำ

จากรูป (5.7) จะได้ว่า

$$\Delta D_3 = \epsilon E_3 + d_{31} X_1$$

เมื่อคิดเฉพาะขนาดและละการเขียนสัปสคริป ดังนั้นจะเขียนใหม่ได้ดังนี้

$$\Delta D = \epsilon E + dX$$

เมื่อใช้อิเล็กโตรมิเตอร์ซึ่งมีค่าความต้านทานอินพุตสูงมาก ( 200 T $\Omega$  ) มาวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าที่เกิดขึ้น ดังนั้นจึงคิดว่าไม่มีการถ่ายเทประจุ  $\Delta D = 0$  เพราะฉะนั้นจะได้ว่า

$$0 = \epsilon E + dX$$

แต่  $V = El$  ,  $X = F/lW$  ดังนั้นจะได้

$$d = \frac{-\epsilon E}{X} = \frac{-\epsilon(V/l)}{F/lW} = \frac{-\epsilon VW}{F}$$

เพราะฉะนั้นขนาดของ  $d_{31}$  แบบกระแสดตรงคือ

$$d = \frac{\epsilon VW}{F} = \frac{\epsilon W}{g} \left( \frac{V}{m} \right)$$

โดยค่า  $g$  คือค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก

$V/m$  คือค่าความชันของกราฟที่มีมวล  $m$  เป็นแกนนอนและความต่างศักย์  $V$  เป็นแกนตั้ง


ผลการทดลองวัดค่า  $d_{31}$  แบบกระแสดตรง

ค่าความต่างศักย์ที่วัดได้ของแผ่นฟิล์มต่างๆ กับมวลที่ใช้ถ่วงจะแสดงในตารางที่ ( 5.1)


W (g) PVDF	W (cm)	5	10	15	20	25	30	35	40
D <sub>1</sub>	1.20	0.335	0.660	1.002	1.305	1.601	1.911	2.225	2.531
D <sub>5</sub>	1.45	0.168	0.334	0.581	0.669	0.829	1.039	1.203	1.371
E <sub>6</sub>	1.15	0.067	0.134	0.203	0.273	0.347	0.416	0.478	0.542
k <sub>2</sub>	1.00	0.124	0.248	0.384	0.491	0.618	0.744	0.878	0.994
k <sub>4</sub>	1.00	0.308	0.610	0.892	1.200	1.534	1.843	2.079	2.402
k <sub>11</sub>	1.00	0.180	0.385	0.559	0.753	0.954	1.118	1.293	1.482
m <sub>6</sub>	0.80	0.425	0.805	1.203	1.610	2.061	2.470	2.853	3.215

ตารางที่ 5.1 แสดงผลการวัดค่าความต่างศักย์ของแผ่นฟิล์ม PVDF แบบกระแสตรง


เมื่อนำข้อมูลที่ได้มาเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างมวลที่ใช้ต่าง ( ให้เป็นแกน X ) กับค่าความต่างศักย์ที่วัดได้ ( ให้เป็นแกน Y ) จะได้ดังนี้




รูป 5.3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างมวลที่ใช้ต่างกับค่าความต่างศักย์ที่วัดได้ของแผ่นฟิล์ม D<sub>1</sub>




รูป 5.4 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างมวลที่ถ่วงกับค่าความต่างศักย์ที่วัดได้ของแผ่นฟิล์ม  $D_5$




รูป 5.5 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างมวลที่ถ่วงกับค่าความต่างศักย์ที่วัดได้ของแผ่นฟิล์ม  $E_6$




รูป 5.6 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างมวลที่ถ่วงกับค่าความต่างศักย์ที่วัดได้ของแผ่นฟิล์ม  $k_2$



รูป 5.7 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างมวลที่ถ่วงกับค่าความต่างศักย์ที่วัดได้ของแผ่นฟิล์ม  $k_4$



รูป 5.8 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างมวลที่ถ่วงกับค่าความต่างศักย์ที่วัดได้ของแผ่นฟิล์ม  $k_{11}$



รูป 5.9 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างมวลที่ถ่วงกับค่าความต่างศักย์ที่วัดได้ของแผ่นฟิล์ม  $m_6$



เมื่อนำความชันที่หาได้ในแต่ละกราฟมาคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์เพียสโซอิเล็กตริก จะได้ค่า  $d_{31}$  ของแผ่นฟิล์มต่าง ๆ ดังแสดงในตารางที่ (5.2)

ฟิล์ม PVDF	$d_{31} (\times 10^{-12} \text{ C/N})$
D <sub>1</sub>	8.45
D <sub>5</sub>	5.47
E <sub>6</sub>	1.74
k <sub>2</sub>	2.70
k <sub>4</sub>	6.50
k <sub>11</sub>	4.01
m <sub>6</sub>	7.10

ตารางที่ 5.2 แสดงค่าสัมประสิทธิ์  $d_{31}$  แบบกระแสดตรงของแผ่นฟิล์ม PVDF ต่าง ๆ

## 5.2 การวัดค่าสัมประสิทธิ์ความเครียดเพียสโซอิเล็กตริกแบบกระแสลับ

### 5.2.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้วัดค่าสัมประสิทธิ์ความเครียดเพียสโซอิเล็กตริกแบบกระแสลับ


เครื่องมือที่ใช้ในการวัดค่า สัมประสิทธิ์ความเครียดเพียสโซอิเล็กตริกแบบกระแสลับนี้จะประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วน คือ

1. ส่วนที่ให้แรงกระทำกับแผ่นฟิล์ม PVDF
2. ส่วนที่วัดค่าสัญญาณทางไฟฟ้าของแผ่นฟิล์ม PVDF

#### 5.2.2.1 ส่วนของอุปกรณ์ที่ให้แรงกระทำกับแผ่นฟิล์ม PVDF


ในส่วนนี้ จะประกอบไปด้วยชุดลวดซึ่งพันอยู่บนแกนเหล็ก ( ที่สามารถเคลื่อนที่ได้ในแนวเส้นตรงตามความยาวของแกน ) และแท่งแม่เหล็กถาวรอีกหนึ่งแท่ง โดยอาศัยความรู้พื้น-

ฐานทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่ว่า เมื่อมีกระแสไฟฟ้าผ่านเข้าไปในขดลวดจะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นรอบขดลวดนั้น และจะสามารถหาทิศทางของสนามแม่เหล็กได้โดยใช้กฎมือขวา นั่นคือเมื่อให้ความต่างศักย์ที่ปลายขดลวดทั้งสอง จะมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดทำให้เกิดสนามแม่เหล็กรอบแกนเหล็ก โดยมีทิศอยู่ในแนวเดียวกันกับแกนเหล็ก ดังแสดงในรูปที่ ( 5.1 )



รูป 5.10 แสดงอุปกรณ์ที่ใช้ในการให้แรงดึงกับแผ่นฟิล์ม PVDF

จากรูป ( 5.1 ) จะเห็นได้ว่าเมื่อให้กระแสในทิศดังรูป จะเกิดสนามแม่เหล็ก B ไปทางซ้าย ซึ่งจะมีผลทำให้แกนเหล็กถูกผลักออกจากแท่งแม่เหล็กถาวร ในทางกลับกันถ้าให้กระแสกลับทิศ ก็จะทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก B มาทางขวา ทำให้แกนเหล็กถูกแท่งแม่เหล็กถาวรดูดเข้าหา ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ทิศทางของสนามแม่เหล็ก B จะขึ้นอยู่กับทิศทางของกระแสที่ให้กับขดลวด นั่นคือถ้าใส่กระแสลัดให้กับขดลวด ก็จะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กที่มีการกลับขั้วไปมา ทำให้แกนเหล็กสามารถเคลื่อนที่กลับไปกลับมาได้ ในการทดลองจะใช้เครื่องกำเนิดความถี่เป็นตัวให้ความต่างศักย์กระแสลัดกับขดลวด แต่เนื่องจากกำลังที่เครื่องกำเนิดความถี่ให้ออกมานั้นไม่เพียงพอจึงต้องทำการผ่านเข้าเครื่องขยายสัญญาณให้มีกำลังสูงขึ้นก่อน แล้วจึงผ่านเข้ามาที่ขดลวด ดังแสดงในรูป ( 5.2 )




รูป 5.11 แสดงไดอะแกรมการใช้งานของส่วนขดลวดเคลื่อนที่

### 5.2.1.2 ส่วนที่วัดค่าสัญญาณทางไฟฟ้าของแผ่นฟิล์ม PVDF


ในการวัดค่าสัญญาณทางไฟฟ้าที่ได้จากแผ่น PVDF ที่ถูกกระตุ้นนั้น สัญญาณที่ได้ ออกมาจะให้แต่ความต่างศักย์โดยมีกระแสออกมาน้อยมาก เนื่องจากแผ่นฟิล์ม PVDF เปรียบเสมือนตัวเก็บประจุ ที่มีค่าความจุไฟฟ้าน้อย ( $\approx 700 \text{ pF}$ ) ดังนั้นจึงเก็บประจุไฟฟ้าได้น้อย และมีการคายประจุอย่างรวดเร็ว ดังนั้นถ้าใช้มิเตอร์วัดความต่างศักย์มาวัดโดยตรงแล้ว จะวัดไม่ได้ ( ในการ ทดลองใช้มัลติมิเตอร์ของ Fluke ซึ่งมีค่าอิมพีแดนซ์ประมาณ  $10 \text{ M}\Omega$  ) เพราะจะเห็นว่าค่าเวลาผ่อนคลายจะน้อยมาก ( $\tau = 700 \text{ pF} \times 10 \text{ M} = 0.007 \text{ s}$ ) ดังนั้นจึงต้องนำสัญญาณนี้มาผ่านวงจรเพียโซอิเล็กทริกดีเทกเตอร์ ( piezoelectric detector ) ( ซึ่งดัดแปลงมาจากวงจรไพโรอิเล็กทริกดีเทกเตอร์ ( pyroelectric infrared detector ) ) เพื่อที่จะสามารถใช้มิเตอร์วัดค่าความต่างศักย์จากแผ่น PVDF ได้

วงจรในรูป ( 5.3 ) จะทำงานคล้ายวงจรตามแรงดัน ( voltage ) [ Berlin , 1980 ] กล่าวคือ จะทำหน้าที่เป็นบัฟเฟอร์ของสัญญาณอินพุต เนื่องจากค่าอินพุตอิมพีแดนซ์ของวงจร จะมาก ( เกือบเท่ากับอินพุตอิมพีแดนซ์ของตัวออปแอมป์เอง ( intrinsic input impedance ) ซึ่งในวงจรที่ใช้ในการทดลองนี้จะใช้ออปแอมป์ Burr - Brown OP111 ซึ่งมีค่าอินพุตอิมพีแดนซ์สูงถึง  $10^8 \text{ M}\Omega$  ) ในขณะที่เอาท์พุตอิมพีแดนซ์จะน้อย และจะมีอัตราขยายจะเท่ากับหนึ่ง ( ขนาดของสัญญาณอินพุตจะเท่ากับขนาดของสัญญาณเอาท์พุตที่ออกมา )




รูป 5.12 แสดงวงจรเพียโซอิเล็กทริกดีเทกเตอร์

ในการทดลองวัดค่าของสัญญาณของแผ่นฟิล์ม PVDF ที่ผ่านวงจรเพียโซอิเล็กทริก ดีเท็กเตอร์ ในขณะที่ยังไม่ให้การกระตุ้นใด ๆ กับแผ่นฟิล์ม พบว่ามีสัญญาณรบกวนจากภายนอกเข้ามา และเมื่อดูรูปของสัญญาณจากออสซิลอสโคป พบว่าสัญญาณรบกวนที่เข้ามานั้นมีความถี่ 50 Hz ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีวงจรกรองความถี่ที่ 50 Hz ( รูป 5.4 ) มากรองสัญญาณรบกวนออก ซึ่งวงจรกรองความถี่ 50 Hz นี้ ในทางอุดมคติจะยอมให้ทุกความถี่ผ่านไปได้ ยกเว้นความถี่ที่ 50 Hz แต่ในทางปฏิบัติจริง ๆ แล้วพบว่า ขนาดของสัญญาณที่ความถี่ใกล้เคียงกับ 50 Hz จะถูกกรองออกไปบางส่วนด้วยดังแสดงในรูป ( 5.5 ) [ วิโรจน์ อัครวงษ์ , ชัชวาลย์ เต็มฤทธิ์วงศ์ และ กรรฐ์ ไร่สถิตย์ , 2521 ] ซึ่งวงจรที่ใช้ในการทดลองนี้ เมื่อทดลองใส่สัญญาณอินพุตขนาดความถี่ 10 Hz ( ความถี่เดียวกันกับ ความถี่ของแรงที่ใช้ดึงแผ่น PVDF ) แล้วปรับค่าของตัวต้านทาน 2 k $\Omega$  จนกระทั่งสัญญาณรบกวนลดลงเหลือประมาณ 10 mV พบว่าค่าเอ๊าท์พุทที่ออกมาจะมีการสูญเสียขนาดของสัญญาณไป 10 % ซึ่งอยู่ในขั้นที่ยอมรับได้



รูป 5.13 แสดงวงจรกรองความถี่ 50 Hz

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยี  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย




รูป 5.14 แสดงการตอบสนองของความถี่ของวงจรความถี่ 50 Hz

### 5.2.2 วิธีการทดลองวัดค่า $d_{31}$ แบบกระแสกลับ

#### การวัดค่า $d_{31}$ แบบกระแสกลับวิธีที่ 1

1. นำแผ่นฟิล์ม PVDF มาสองแผ่นใส่ติดกับตัวยึดดังรูป ( 5.7 ) โดยจะให้แผ่นฟิล์ม PVDF ที่อยู่ใกล้กับแกนเหล็กที่พันด้วยขดลวด ( ตำแหน่ง R ในรูป ) เป็นแผ่นฟิล์มอ้างอิง ( ในการทดลองนี้จะใช้แผ่น  $k_2$  ) ส่วนแผ่นฟิล์มอีกแผ่น ( ตำแหน่ง N ในรูป ) จะเป็นแผ่นที่นำมาวัดค่า  $d_{31}$  แบบกระแสกลับ
2. จากนั้นนำตุ้มน้ำหนักมวล  $m = 50$  กรัม มาถ่วงโดยผ่านรอก โดยจะมีสปริง S มาช่วยด้านไม่ให้แกนเหล็กเลื่อนไปทางขวามาก ( ในขณะนี้แผ่นฟิล์ม PVDF ทั้ง สองแผ่นจะมีความตึงเท่ากับน้ำหนักที่มาถ่วง ) ชันลวด B ให้แน่น แล้วนำตุ้มน้ำหนักออก



รูป 5.15 แสดงแบบจำลองในการหาค่า  $d_{31}$  ของแผ่นฟิล์ม PVDF แบบสลัป

3. เปิดเครื่องมือต่าง ๆ ให้พร้อมที่จะทำงาน ปรับโวลลุ่ม ( volume ) เครื่องกำเนิดความถี่ไปที่ความถี่ 10 Hz อ่านค่าความต่างศักย์ของแผ่นฟิล์ม PVDF ทั้งสอง ( ใช้วิธีโยกสวิตช์ ) จากโวลท์มิเตอร์ ( วัดสัญญาณแบบกระแสสลัป ) ในขณะที่ยังไม่มีกระแสไหลในขดลวด บันทึกราค่าความต่างศักย์ไว้ หลังจากนั้นค่อย ๆ ปรับโวลลุ่มของเครื่องขยายสัญญาณ จนกระทั่งเห็นการเปลี่ยนแปลงของค่าความต่างศักย์ของแผ่นฟิล์ม PVDF ที่ใช้เป็นแผ่นอ้างอิงมีค่าประมาณ 0.800 V ( เหตุที่ใช้ค่าที่ความต่างศักย์ของแผ่นอ้างอิงเท่ากับ 0.800 V เพราะว่าถ้าใช้ที่ความต่างศักย์น้อยกว่านี้สัญญาณที่วัดได้จะน้อย ทำให้มีข้อผิดพลาดมาก แต่ถ้าใช้ที่ความต่างศักย์มากกว่านี้ การสั่นของแกนเหล็กก็จะสั่นกระตุกมากและขดลวดที่พันรอบแกนเหล็กก็จะร้อนมากด้วย จากการทดลองทำหลาย ๆ ครั้ง พบว่าใช้ค่าที่ความต่างศักย์เท่ากับ 0.800 V จึงจะเหมาะสมกับเครื่องมือนี้ ) บันทึกราค่าความต่างศักย์ของแผ่นฟิล์ม PVDF ทั้งสองแผ่นไว้ หลังจากนั้นปรับโวลลุ่มของเครื่องขยายสัญญาณไปที่ค่าน้อยที่สุด
4. ขันสกรู A ให้แน่น ( เพื่อที่จะสามารถขันสกรูที่ยึดแผ่นฟิล์มได้ง่าย ) หลังจากนั้นถอดแผ่นฟิล์ม PVDF ที่ตำแหน่ง N ออก คลายสกรู B นำแผ่นฟิล์ม PVDF แผ่นใหม่ที่ต้องการจะวัดค่า  $d_{31}$  มายึดติดกับตัวยึด ขันสกรูตัวยึดให้แน่น แล้วทำซ้ำตั้งแต่ข้อ 2 ถึงข้อ 4
5. นำค่าความต่างศักย์ที่วัดได้มาคำนวณต่อไป

ผลการทดลองของการวัดค่า  $d_{31}$  แบบกระแสกลับโดยวิธีที่ 1


ในตาราง ( 5.3 ) จะแสดงค่าความต่างศักย์ที่วัดได้จากแผ่นฟิล์ม PVDF ข้างอิงและแผ่นฟิล์ม PVDF ต่าง ๆ

นำข้อมูลในตารางที่ ( 5.3 ) มาหาค่าความต่างศักย์  $V_N$  ในขณะที่ความต่างศักย์  $V_R$  มีค่าเท่ากับ 0.800 V ซึ่งค่าที่ได้จะแสดงในตารางที่ ( 5.3 )

ฟิล์ม PVDF	$V_N$
D <sub>1</sub>	1.62
D <sub>5</sub>	0.82
E <sub>6</sub>	0.35
k <sub>4</sub>	1.55
k <sub>11</sub>	1.09
m <sub>6</sub>	2.21

ตารางที่ 5.3 แสดงค่า  $V_N$  ของแผ่นฟิล์มต่างที่  $V_R = 0.800$  V

นำค่าที่คำนวณได้ในตารางที่ ( 5.3 ) มาคำนวณหาค่า  $d_{31}$  ได้ดังนี้



รูป 5.16 แสดงแผ่นฟิล์ม PVDF ที่มีแรง  $F_1$  มากกระทำ

จากรูป ( 5.16 ) และจากสมการ ( 5.17 ) จะได้ว่า

$$E = -X_1 d_{31} / \epsilon^x_{33} \quad (5.1)$$

โดย  $V_3 = E_3 l$  ,  $X_3 = F_1 / W$

เมื่อพิจารณาเฉพาะขนาดและผลการเขียนลึบสคริปจะได้

$$V = \frac{Fd}{\epsilon W} \quad (5.2)$$

ในเครื่องมือนี้แรงดึงสามารถเขียนได้ในรูป

$$F = F_o \cos \omega t \quad , \quad \omega = 2\pi f \quad (5.3)$$

ดังนั้นความต่างศักย์ที่เกิดขึ้น

$$V = \frac{dF_o \cos \omega t}{\epsilon W} \quad (5.4)$$

มาตรฐานไฟฟ้าจะอ่านค่า  $V_{rms}$  ของความต่างศักย์

$$\begin{aligned} V_{rms} &= \left\langle \frac{d^2 F_o \cos^2 \omega t}{\epsilon^2 W^2} \right\rangle \\ &= \frac{dF_o}{\epsilon W} \left\langle \cos^2 \omega t \right\rangle^{1/2} \end{aligned} \quad (5.5)$$



$$\text{แต่ } \langle \cos^2 \omega t \rangle = 1/2$$

จะได้

$$V_{rms} = \frac{dF_0}{\sqrt{2}\epsilon W} \quad (5.6)$$

$F_0/2$  คือ  $F_{rms}$  ดังนั้นจะได้

$$V_{rms} = \frac{d}{\epsilon W} F_{rms} \quad (5.7)$$

สมการข้างบนใช้ได้ดีสำหรับการวัดแบบ AC ซึ่งใช้ในการวิจัยนี้ และเพื่อความสะดวกจะไม่เขียนอักษร rms กำกับ สำหรับการทดลองแบบ AC นี้  $V$  และ  $F$  ก็เขียนหมายถึงค่า rms ทั้งสิ้น

$$\text{ดังนั้นจะได้ว่า} \quad V = \frac{d}{\epsilon W} F \quad (5.8)$$

จากสมการข้างบนจะได้ว่า  $d_{31}$  ของแผ่นฟิล์มอ้างอิงคือ

$$d_R = \frac{\epsilon_R V_R W_R}{F_R} \quad (5.9)$$

และค่า  $d_{31}$  ของแผ่นฟิล์มที่ตำแหน่ง  $N$  คือ

$$d_N = \frac{\epsilon_N V_N W_N}{F_N} \quad (5.10)$$

นำสมการที่ ( 5.9 ) มาหารสมการที่ ( 5.10 ) จะได้

$$d_N = \left( \frac{\epsilon_N}{\epsilon_R} \right) \left( \frac{V_N}{V_R} \right) \left( \frac{F_R}{F_N} \right) \left( \frac{W_N}{W_R} \right) d_R$$

เนื่องจากฟิล์มทั้งหมดเป็น PVDF เหมือนกันดังนั้น  $\epsilon_N = \epsilon_R$  จะได้ว่า

$$d_N = \left( \frac{V_N}{V_R} \right) \left( \frac{F_R}{F_N} \right) \left( \frac{W_N}{W_R} \right) d_R \quad (5.11)$$

จากสมการที่ ( 5.3 ) ถ้าพิจารณาว่า แรงที่กระทำต่อแผ่นฟิล์มทั้งสองเท่ากัน ( คิดว่าไม่มีแรงเสียดทาน (  $F_N / F_R = 1$  ) ) เพราะฉะนั้นจะได้

$$d_N = \left( \frac{V_N}{V_R} \right) \left( \frac{W_N}{W_R} \right) d_R \quad (5.12)$$

โดย

$$d_R = 2.70 \times 10^{-12} \text{ C/N,}$$

$$W_R = 1.00 \text{ cm} \quad (5.13)$$

และ


$$V_R = 0.800 \text{ V}$$

ดังนั้นจะหาค่า  $d_N$  ของแผ่นฟิล์มต่าง ๆ ได้ดังแสดงในตารางที่ ( 5.4 )

ฟิล์ม PVDF	$d_{31}(\text{DC})$ ( $\times 10^{-12} \text{ C/N}$ )	$W_N$ (cm)	$V_N$ (V)	$d_N$ ( $\times 10^{-12} \text{ C/N}$ )
$D_1$	8.45	1.20	1.620	6.56
$D_5$	5.47	1.45	0.820	4.01
$E_6$	1.74	1.115	0.350	1.36
$k_4$	6.50	1.00	1.550	5.23
$k_{11}$	4.01	1.00	1.090	3.68
$m_6$	7.10	0.80	2.210	5.97

ตารางที่ 5.4 แสดงค่าความกว้าง  $W_N$  ของฟิล์ม ความต่างศักย์ระหว่างขั้วของฟิล์ม เมื่อ  $V_{k_2} = 0.800 \text{ V}$ ,  $d_{31}$  ของแผ่นฟิล์มวัดโดยวิธี DC และ AC ( $d_N$ )

จะเห็นว่าค่า  $d_{31}$  ที่วัดโดยวิธีแบบกระแสสลับของแผ่นฟิล์มต่าง ๆ  $d_N$  จะมีค่าน้อยกว่า  $d_{31}(\text{DC})$  เมื่อลองเขียนกราฟระหว่าง  $d_{31}(\text{DC})$  กับ  $d_N$  จะได้ดังแสดงในรูป (5.17)



รูป 5.17 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า  $d_{31}(\text{DC})$  กับ  $d_N$

ค่า  $d_N$  ของฟิล์มต่าง ๆ ในตาราง ( 5.5 ) และในรูป ( 5.17 ) มาจากการคำนวณจากสมการ ( 5.12 ) ซึ่งถือว่าที่เวลาหนึ่ง ๆ แรงดึงที่กระทำต่อฟิล์มทั้งสองเท่ากัน ถ้าผลการทดลองและการคำนวณถูกต้อง  $d(DC)$  และ  $d_N$  ของแต่ละฟิล์มน่าจะเท่ากัน แต่ผลที่ได้ค่า  $d$  ทั้งสองต่างกัน อย่างไรก็ตามจากกราฟในรูป ( 5.17 ) ความสัมพันธ์ระหว่าง  $d(DC)$  และ  $d_N$  เป็นกราฟเส้นตรงหรือ  $d_N/d(DC)$  เกือบจะมีค่าคงที่ จาก least - square fit พบว่า

$$\frac{d_N}{d_{DC}} = 0.78 \quad (5.14)$$

ผลจากข้อมูลข้างบนชี้ให้เห็นว่า ที่เวลาหนึ่ง ๆ แรงที่กระทำต่อฟิล์มอ้างอิง ( $F_R$ ) และฟิล์มมาตรฐาน ( $F_N$ ) ไม่เท่ากัน จากการวิเคราะห์พบว่าแรงเสียดทานที่แกนเหล็กระหว่างฟิล์มทั้งสองอาจทำให้เกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นได้ ในการวิจัยนี้จึงถือว่า

$$F_R > F_N$$

โดยกระแสที่ป้อนให้แก่ขดลวด ทำให้เกิดความต่างศักย์จากฟิล์มอ้างอิงเท่ากับ 0.80 V ค่าอัตราส่วนระหว่าง  $F_N$  และ  $F_R$  จะเท่ากับ 0.78

$$F_N/F_R = 0.78 \quad (5.15)$$

จากสมการ ( 5.11 ) จะได้สมการเพื่อคำนวณ  $d_N$  ของฟิล์มต่าง ๆ

$$d_N = \left( \frac{V_N}{V_R} \right) \left( \frac{W_N}{W_R} \right) \frac{d_R}{0.78} \quad (5.16)$$

โดยในการทดลองนี้จะใช้ค่า  $d_R = 2.70 \times 10^{-12}$  C/N ,  $W_R = 1.00$  cm และ  $V_R = 0.800$  V ดังนั้นจากสมการข้างบนจะได้ว่า

$$d_N = 4.33 \times 10^{-12} V_N W_N \quad \text{C/N} \quad (5.17)$$

โดยในสมการนี้ค่าความกว้าง  $W$  จะมีหน่วยเป็น cm

เมื่อลองนำเอาสูตรสำเร็จที่หาได้นี้ไปหาค่า  $d_{31}$  ของแผ่นฟิล์มต่าง ๆ ใหม่ จะได้ผลดังในตาราง (5.5)

ฟิล์ม PVDF	$d_{31}(\text{DC})$ ( $\times 10^{-12}$ C/N)	$d_N(\text{ใหม่})$ ( $\times 10^{-12}$ C/N)	เปอร์เซ็นต์ความ แตกต่าง
$D_1$	8.45	8.41	-0.47
$D_5$	5.47	5.14	-6.21
$E_6$	1.74	1.74	0
$k_4$	6.50	6.71	3.2
$k_{11}$	4.01	4.72	16.2
$m_6$	7.10	7.65	7.5

ตาราง 5.5 แสดงค่า  $d_N$  หรือ  $d_{31}$  ที่ได้จากวัดโดยใช้กระแสลับของฟิล์มต่าง ๆ

จากการวัดค่า  $d_{31}$  แบบกระแสลับของแผ่นฟิล์มโดยใช้สมการ (5.17) นั้นจะมีข้อจำกัดดังนี้คือ

1. ฟิล์มที่นำมาวัดจะต้องเป็นฟิล์มชนิดเดียวกันกับฟิล์มอ้างอิง กล่าวคือในการหาสมการนี้มา จะให้  $\epsilon_R / \epsilon_N = 1$  แต่ถ้าเป็นฟิล์มต่างชนิดกัน  $\epsilon_R / \epsilon_N$  อาจจะไม่เท่ากับ 1 ก็ได้ ดังนั้น ถ้าแผ่นฟิล์มอ้างอิงกับฟิล์มที่จะนำมาวัดค่า  $d_{31}$  โดยวิธีนี้เป็นฟิล์มคนละชนิดกัน สมการที่ (5.17) จะเปลี่ยนเป็น

$$d_N = 4.33 \times 10^{-12} V_N W_N \epsilon_N \quad \text{C/N} \quad (5.17)$$

โดยที่ขั้นตอนการทดลองอย่างอื่นจะต้องเหมือนเดิม

2. การวัดค่าความต่างศักย์ของแผ่นฟิล์มที่นำมาวัด จะต้องวัดที่การสั่นซึ่งทำให้ค่าความต่างศักย์ของแผ่นอ้างอิงมีค่าเท่ากับ 0.800 V
3. วัดได้ที่ความถี่ 10 Hz เท่านั้น เพราะในการหาสมการมานั้นใช้ค่าการสั่นที่ความถี่นี้เท่านั้น
4. ความตึงของแผ่นฟิล์มที่ในขณะที่เริ่มการสั่นจะต้องมีค่าความตึงเท่ากับ  $50 \times 9.8 \text{ mN}$  ( ใช้มวล 50 g มาถ่วง )

จากการทดลองนี้จะสามารถสรุปได้ว่า ถ้าทำการวัดค่า  $d_{31}$  แบบกระแสลับโดยวิธีนี้ และใช้สมการที่ ( 5.17 ) มาคำนวณ ถ้าขณะทดลองทำอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กล่าวมาแล้วจะได้ค่า  $d_{31}$  ที่ใกล้เคียงกับค่า  $d_{31}(\text{DC})$  ( ซึ่งเราถือว่าถูกต้อง )

#### การวัดค่า $d_{31}$ แบบกระแสลับวิธี 2

ในการวัดค่า  $d_{31}$  แบบกระแสลับของแผ่นฟิล์ม PVDF ต่าง ๆ ตามวิธีที่ 1 ซึ่งต้องใช้ฟิล์มที่จะวัดและฟิล์มอ้างอิงพร้อมกัน มีปัญหาในเรื่องที่ว่าแรงตึงที่กระทำต่อฟิล์มทั้งสอง ไม่เท่ากัน ทำให้การวิเคราะห์ยุ่งยากมากขึ้น ในที่นี้จึงได้พัฒนาวิธีวัดขึ้นใหม่โดยวิธีการวัดนี้ใช้ฟิล์มครึ่งละฟิล์มเดียวเท่านั้น ดังกล่าวไว้ข้างล่าง

1. ในการวัดด้วยวิธีนี้จะใช้แผ่นฟิล์ม  $k_2$  เป็นแผ่นมาตรฐาน โดยจะนำแผ่นฟิล์ม  $k_2$  ติดยึดกับเครื่องมือในตำแหน่งเดียวกับวิธีแรก และปรับความตึงเช่นเดียวกับวิธีแรก ชันสกรู A ให้แน่น หลังจากนั้นจ่ายกระแสไฟฟ้าสลับให้กับขดลวดเท่ากับ 0.75 A ซึ่งจะวัดค่าความต่างศักย์ที่เกิดขึ้นที่แผ่นฟิล์ม  $k_2$  ได้เท่ากับ 0.800 V
2. นำค่าความต่างศักย์ที่วัดได้มาคำนวณหาค่าแรงที่กระทำต่อแผ่นฟิล์มจากสมการ

$$d = \frac{-\epsilon W V}{F} \quad (5.18)$$

โดย F และ V ในสมการนี้เป็นค่า rms

ค่า  $d$  ในที่นี้ก็คือค่า  $d_{31}$  ของแผ่นฟิล์ม  $k_2$  ซึ่งมีค่าเท่ากับ  $2.70 \times 10^{-12}$  C/N,  $W = 1$  cm  $\epsilon = 12 \times 8.85 \times 10^{-12}$  ดังนั้นจะหาค่าแรงที่กระทำกับแผ่นฟิล์มที่กระแส 0.75 A ได้คือ

$$F = 0.315 \text{ N} \quad (5.19)$$

จากการวิเคราะห์ข้างบนสรุปได้ว่าถ้าใช้กระแสลับป้อนเข้าขดลวด  $I_{rms} = 0.75$  แอมแปร์ จะทำให้เกิดความต่างศักย์ที่ฟิล์มมาตรฐาน ( $k_2$ )  $V_{rms} = 0.80$  V และแรงดึงต่อฟิล์มคือ 0.315 N

3. นำแผ่นฟิล์มแผ่นอื่น ๆ มาวัดค่าความต่างศักย์  $V$  ด้วยวิธีทำเช่นเดียวกับข้อ 1 ( แต่งความตึงให้เท่ากันโดยใช้มวล 50 g ถ่วง หลังจากนั้นขันสกรู A ให้แน่น ) บันทึกผลไว้ แล้วนำไปคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์  $d_{31}$  โดยใช้สมการที่ (5.18) ซึ่งจะแทนค่า  $F$  ด้วยค่าแรงที่หาได้จากข้อ 2. เปรียบเทียบกับค่า  $d_{31}$  ที่วัดได้แบบกระแสตรง

ผลการทดลองวัดค่า  $d_{31}$  แบบกระแสลับวิธี 2

ค่าความต่างศักย์และค่า  $d_{31}$  ที่คำนวณได้ของแผ่นฟิล์ม PVDF ต่าง ๆ จะแสดงในตารางที่ (5.6)

ฟิล์ม PVDF	$d_{31}(\text{DC})$ ( $\times 10^{-12}$ C/N)	W (cm)	V(V)	$d_{31}$ ( $\times 10^{-12}$ C/N)	เปอร์เซ็นต์ความแตกต่าง
D <sub>1</sub>	8.45	1.20	2.16	8.74	3.4
E <sub>6</sub>	1.74	1.115	0.50	1.94	10.9
k <sub>4</sub>	6.50	1.00	1.80	6.07	-6.8
k <sub>11</sub>	4.01	1.00	1.22	4.11	2.5
m <sub>6</sub>	7.10	0.80	2.74	7.40	4.1

ตาราง 5.5 แสดงค่า  $d_{31}$  ที่หาได้โดยการวัดวิธี 2 เปรียบเทียบกับ  $d_{31}(\text{DC})$

พบว่า  $d_{31}$  ที่วัดได้โดยวิธีนี้ แตกต่างจาก  $d_{31}$  ที่วัดโดยวิธี DC อยู่ประมาณ 2 - 11 %

### 5.3 รูป

จากการวัดค่าสัมประสิทธิ์เพียสโซอิเล็กทริก  $d_{31}$  แบบกระแสสลับที่ความถี่ 10 Hz โดยเครื่องมือที่ทำขึ้นในงานวิจัยนี้ เปรียบเทียบกับค่า  $d_{31}$  ที่วัดแบบกระแสตรง พบว่าในการวัดค่า  $d_{31}$  แบบกระแสสลับวิธี 1 นั้น ต้องมีการปรับค่าชดเชยเนื่องจากแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นระหว่างแกนเหล็กกับปลอกยึด จึงจะทำให้ค่า  $d_{31}$  ที่วัดได้มีค่าถูกต้องมากขึ้น ซึ่งหลังจากที่ทดลองวัดค่า  $d_{31}$  เพื่อปรับค่าเครื่องมือนี้ จะได้สูตรสำเร็จออกมาคือ

$$d_N = 4.33 \times 10^{-12} V_N W_N \quad C/N$$

โดย  $d_N$  คือค่าสัมประสิทธิ์เพียสโซอิเล็กทริก  $d_{31}$   
 $W_N$  คือค่าความกว้างของแผ่นฟิล์มที่จะวัด ( มีหน่วยเป็น cm )  
 $V_N$  คือค่าความต่างศักย์ที่วัดได้ เมื่อตั้งค่าความต่างศักย์ของแผ่นอ้างอิงเท่ากับ 0.800 V

และสมการนี้จะมีข้อจำกัดดังนี้

1. ฟิล์มที่นำมาวัดจะต้องเป็นฟิล์มชนิดเดียวกันกับฟิล์มอ้างอิง
  2. การวัดค่าความต่างศักย์ของแผ่นฟิล์มที่นำมาวัด จะต้องวัดที่การสั่นซึ่งทำให้ค่าความต่างศักย์ของแผ่นอ้างอิงมีค่าเท่ากับ 0.800 V
  3. วัดได้ที่ความถี่ 10 Hz เท่านั้น เพราะในการหาสมการมานั้นใช้ค่าการสั่นที่ความถี่นี้เท่านั้น
  4. ความตึงของแผ่นฟิล์มที่ในขณะที่เริ่มการสั่นจะต้องมีค่าความตึงเท่ากับ  $50 \times 9.8 \text{ mN}$  ( ใช้มวล 50 g มาถ่วง )
- ซึ่งจากการทดลองพบว่าการวัดแบบนี้ใช้ได้ดีพอสมควร ( มีเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างอยู่ในช่วงระหว่าง 0 - 17 % )

สำหรับการวัดค่าสัมประสิทธิ์  $d_{31}$  แบบกระแสสลับวิธี 2 นั้น จะใช้แผ่นฟิล์มมาตรฐานมาหาค่าแรงดึงที่กระแสคงที่ค่าหนึ่ง ( เช่น ในการทดลองนี้ใช้กระแส 0.75 A และ



คำนวณแรง ที่กระทำต่อแผ่นฟิล์มที่กระแสนี้ได้เท่ากับ  $0.315 \text{ N}$  ) หลังจากนั้น ถ้ามีการวัดค่าสัมประสิทธิ์  $d_{31}$  ของแผ่นฟิล์มใด ก็จะปรับกระแสที่ให้กับขดลวดไปที่ค่านี้ ( $0.75 \text{ A}$ ) ซึ่งตอนนี้ก็จะได้ว่าจะมีแรงขนาด  $0.315 \text{ N}$  มากกระทำกับแผ่นฟิล์ม ซึ่งเมื่อทราบแรง , ความต่างศักย์ , ความกว้าง (จะทราบค่าโดยการวัด) และค่า  $\epsilon$  ก็จะสามารถคำนวณค่าสัมประสิทธิ์เพียสโซอิเล็กทริกออกมาได้ ซึ่งในการทดลองพบว่าค่า  $d_{31}$  ที่คำนวณได้นี้ เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับค่า  $d_{31}$  ที่วัดแบบกระแสตรงจะมีค่าใกล้เคียงกัน โดยมีเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างอยู่ในช่วงระหว่าง  $2 - 11 \%$  ( ค่าความผิดพลาดเนื่องจากการวัดจะรวมอยู่ในช่วงของเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างนี้ ) ดังนั้นวิธีนี้ก็ยังสามารถหาค่าสัมประสิทธิ์เพียสโซอิเล็กทริก ได้ถูกต้องพอสมควรเช่นกัน

สำหรับเครื่องมือที่สร้างขึ้นเพื่อใช้วัดค่า  $d_{31}$  ในงานวิจัยนี้ ยังไม่สมบูรณ์นัก เนื่องจากยังมีค่าผิดพลาดอยู่บ้าง ดังนั้นในอนาคตถ้ามีผู้สนใจในต้องการพัฒนา เครื่องวัดเพียสโซอิเล็กทริกแบบสลัปที่ความถี่ต่ำนี้ ก็ควรจะคำนึงถึงแรงเสียดทานที่กระทำต่อแกนเหล็กด้วย ซึ่งควรจะหาทางลดค่าแรงเสียดทานนี้ และถ้าได้มีการนำแอกคอมพิวเตอรืมาช่วยในการควบคุม , อ่านค่าตลอดจนแสดงผลที่วัดได้ออกมาทางจอภาพหรือพิมพ์ออกมาทางเครื่องพิมพ์ ก็คิดว่าจะทำให้สามารถวัดค่า  $d_{31}$  ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น เนื่องจากในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยวัดค่าสัมประสิทธิ์เพียสโซอิเล็กทริกที่ความถี่  $10 \text{ Hz}$  เพียงความถี่เดียว ดังนั้นในอนาคตถ้ามีผู้สนใจและได้พัฒนาเครื่องวัดสัมประสิทธิ์เพียสโซอิเล็กทริกนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเล็กน้อยคือ อาจจะลองวัดค่าสัมประสิทธิ์เพียสโซอิเล็กทริกแบบสลัปนี้ที่ความถี่อื่น ๆ ซึ่งอยู่ในช่วงความถี่ต่ำดูบ้างว่าจะให้ผลเหมือนหรือต่างกันอย่างไรร

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย