



บทที่ ๒

คุณสมบัติและประโยชน์ของโพลีไวนิลแอลกอฮอล์

โพลีไวนิลแอลกอฮอล์ มีสูตรทางเคมี คือ $(\text{CH}_2\text{CHOH})_n^*$ หรือเขียนในรูปของสูตร
โครงสร้าง คือ $(\text{CH}_2-\underset{\text{OH}}{\text{CH}})_n$

วิธีการสังเคราะห์โพลีไวนิลแอลกอฮอล์ ถูกคิดค้นขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๘๒๔ โดย
นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมัน ชื่อ เฮอร์มานน์ (Herrmann) และฮีนเนล (Haenel) สารนี้มี
ลักษณะเป็นผง (powder) หรืออนุภาคเล็ก ๆ (granule) มีทั้งสีขาวจนกระทั่งสีเหลืองอ่อน
ละลายในน้ำได้ดี มีชื่อทางการค้าอยู่หลายชื่อด้วยกัน ตามแต่บริษัทผู้ผลิตกำหนดขึ้น เช่น

ชื่อทางการค้า

บริษัทผู้ผลิต

อัลโคเท็กซ์ (Alcotex)

รีเวอร์เท็กซ์ (Revertex)

อัลวิล (Alvyl), อัลวิลลอล (Alvylol)

โซซิเอเต โนบ ฟรองเซส์
(Société Nobel Francaise)

ดาเร็กซ์ (Darex)

เดวีย์ แอนด์ อัลมี เคมีคัล
(Dewey and Almy Chemical Co.)

เอลวานอล (Elvanol)

ดูปองต์ (E.I. Du Pont de Nemours & Co.)

เจลวาทอล (Gelvatol)

ชาวินิแกนเรซิน (Shawinigan Resin Corp.)

โกเซนอล (Gohsenol)

นิปปอนโกเซอิ (Nippon Gohsei)

เลมอล (Lemol)

บอร์เด็น (Borden Co.)

โมวียอล (Moviol)

เฮกซ์ (Hoechst)

พีวาลอน (Pevalon)

เมย์ แอนด์ เบเกอร์

(May and Baker Ltd.)

* n คือ จำนวนของไวนิลแอลกอฮอล์โมเลกุลเดี่ยว (monomer) ที่มาต่อรวมกัน
เป็นโมเลกุลของโพลีเมอร์

<u>ชื่อทางการค้า</u>	<u>บริษัทผู้ผลิต</u>
โพลีไซเซอร์ (Polysizer)	โชวา ไฮกโพลีเมอร์ (Showa Highpolymer Co.)
โพลีไวโอล (Polyviol)	แวกเกอร์ (Wacker)
โพวัล (Poval)	คูราเรย์ (Kuraray)
ริซิสโตเฟล็กซ์ (Resistoflex)	ริซิสโตเฟล็กซ์ (Resistoflex Corp.)
โรโดไวโอล (Rhodoviol)	โรน-พูลองก์ (Rhone-Poulenc)
ไวโนล (Vinol)	แอร์โค เคมีคัล (Airco Chemical)

คุณสมบัติของโพลีไวนิลแอลกอฮอล์

คุณสมบัติต่าง ๆ ของโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ ทั้งคุณสมบัติทางด้านกายภาพ (physical properties) และคุณสมบัติทางด้านเคมี (chemical properties) จะมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับระดับของการไฮโดรไลซิส และระดับของการไฮโดรไลซิส* ของโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ ซึ่งมีวิธีการทดสอบดังภาคผนวก ก.

ประเภทของโพลีไวนิลแอลกอฮอล์

ก. แบ่งตามระดับของการไฮโดรไลซิส

หากแบ่งโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ด้วยระดับของการไฮโดรไลซิส จะแบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ

๑. โพลีไวนิลแอลกอฮอล์ ที่ถูกไฮโดรไลซ์เพียงบางส่วน (partially hydrolyzed polyvinyl alcohol) โพลีไวนิลแอลกอฮอล์ที่จัดอยู่ในประเภทนี้ จะมีระดับของการไฮโดรไลซิสน้อยกว่า ๔๔ โมล-เปอร์เซ็นต์

* ระดับของการไฮโดรไลซิส คือ ปริมาณของหมู่เคมี (functional group) ที่เกิดปฏิกิริยารวมตัวกับน้ำ

๒. โพลีไวนิลแอลกอฮอล์ที่ถูกไฮโดรไลซ์อย่างสมบูรณ์ (fully Hydrolyzed polyvinyl alcohol) โพลีไวนิลแอลกอฮอล์ประเภทนี้จะมีระดับของการไฮโดรไลซ์มากกว่า ๔๘ โมล-เปอร์เซ็นต์

ข. แบ่งตามระดับของการโพลีเมอไรซ์

ระดับของการโพลีเมอไรซ์ของโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ มีความสัมพันธ์กับความหนืดของสารละลายโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ที่ละลายอยู่ในน้ำ การวัดความหนืดของสารละลายโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ที่ความเข้มข้นร้อยละ ๔ ณ อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้กันโดยทั่วไป สามารถแบ่งโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ออกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้

๑. โพลีไวนิลแอลกอฮอล์ที่มีความหนืดต่ำ โพลีไวนิลแอลกอฮอล์ ประเภทนี้มีค่าความหนืดต่ำกว่า ๑๐ เซ็นติพอยส์ (centipoise) มีระดับของการโพลีเมอไรซ์ ประมาณ ๕๐๐

๒. โพลีไวนิลแอลกอฮอล์ที่มีความหนืดปานกลาง มีค่าความหนืดในช่วงตั้งแต่ ๑๐ ถึง ๓๕ เซ็นติพอยส์ สารละลายโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ที่มีความหนืดอยู่ในช่วง ๑๐ ถึง ๒๐ เซ็นติพอยส์ จะมีระดับของการโพลีเมอไรซ์ประมาณ ๑,๐๐๐ และสารละลายที่มีความหนืดในช่วง ๒๐ ถึง ๓๐ เซ็นติพอยส์ จะมีระดับของการโพลีเมอไรซ์ประมาณ ๑,๗๐๐

๓. โพลีไวนิลแอลกอฮอล์ที่มีความหนืดสูง มีค่าความหนืดตั้งแต่ ๓๕ เซ็นติพอยส์ขึ้นไป สารละลายโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ที่มีความหนืดอยู่ในช่วง ๔๐-๕๐ เซ็นติพอยส์ จะมีระดับของการโพลีเมอไรซ์ประมาณ ๒,๐๐๐ และที่ความหนืด ๖๐ เซ็นติพอยส์ จะมีระดับของการโพลีเมอไรซ์ ประมาณ ๒,๔๐๐

ระดับของการโพลีเมอไรซ์ จะมีความสัมพันธ์ต่อน้ำหนักโมเลกุลของโพลีเมอร์ด้วย กล่าวคือ ระดับของการโพลีเมอไรซ์สูงขึ้น น้ำหนักโมเลกุลของโพลีเมอร์ก็จะสูงขึ้นด้วย

โพลีไวนิลแอลกอฮอล์ที่มีระดับของการโพลีเมอไรซ์ หรือระดับของการไฮโดรไลซิสที่แตกต่างกันจะมีคุณสมบัติแตกต่างกัน ดังได้แสดงไว้ในตารางที่ ๒.๑

ตารางที่ ๒.๑

แสดงคุณสมบัติของโพลีไวนิลแอลกอฮอล์

ก) เมื่อระดับของการไฮโดรไลซิสคงที่ แต่ระดับของการโพลีเมอไรซ์ต่างกัน

ระดับของการโพลีเมอไรซ์ลดลง	ระดับของการโพลีเมอไรซ์เพิ่มขึ้น
๑. ความอ่อนตัว (flexibility) เพิ่มขึ้น	๑. ความหนืด (viscosity) เพิ่มขึ้น
๒. ความไวต่อน้ำ (water sensitivity) เพิ่มขึ้น	๒. ความทนทานต่อแรงดึง (tensile strength) เพิ่มขึ้น
๓. การละลายในตัวทำละลายต่าง ๆ ง่ายขึ้น	๓. ความคงทนต่อน้ำ (water resistance) มากขึ้น
	๔. ความเกาะตัว (adhesive strength) เพิ่มขึ้น
	๕. ความคงทนต่อตัวทำละลาย (solvent resistance) เพิ่มขึ้น
	๖. กำลังในการกระจายตัว (dispersing power) ดีขึ้น

ข) เมื่อระดับของการโพลีเมอไรซ์คงที่ แต่ระดับของการไฮโดรไลซิสต่างกัน

ระดับของการไฮโดรไลซิสลดลง	ระดับของการไฮโดรไลซิสเพิ่มขึ้น
๑. ความอ่อนตัวเพิ่มขึ้น	๑. ความคงทนต่อน้ำ เพิ่มขึ้น
๒. การกระจายตัวในน้ำดีขึ้น	๒. ความต้านทานต่อแรงดึงเพิ่มขึ้น
๓. การเกาะตัวกับพื้นผิวที่ไม่ชอบน้ำ (hydrophobic surface) ดีขึ้น	๓. การเกาะตัวกับพื้นผิวที่ชอบน้ำ (hydrophillic surface) ดีขึ้น

ที่มา : Cincera, David L. "Vinyl Polymers (Poly(vinyl alcohol))" Encyclopedia of Chemical Technology 23(1983) : 849.

๕

ตัวอย่างคุณสมบัติทางกายภาพของโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ ประเภทที่ถูกละไฮโดรไลซ์
โดยสมบูรณ์ ปรากฏรายละเอียดดังตารางที่ ๒.๒

ตารางที่ ๒.๒

แสดงคุณสมบัติทางกายภาพของโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ชนิดไฮโดรไลซ์อย่างสมบูรณ์

รายการ	คุณสมบัติ	หมายเหตุ
สถานะ	อนุภาคขนาดเล็ก	
สี	ขาวจนถึงเหลืองอ่อน	
ความถ่วงจำเพาะ	๑.๑๔ - ๑.๓๑	
ความหนาแน่น	๓๐ - ๔๐ ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต	
ความทนต่อแรงดึง (tensile strength)	สูงถึง ๒๒,๐๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว	ที่ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ ๕๐
สัมประสิทธิ์การหักเหของแสง	๑.๔๔ - ๑.๕๓	
อีลอนเกชัน, เปอร์เซนต์		
- แผ่นฟิล์มที่ไม่ผสมสารพลาสติก ไซเซอร์*	สูงสุด ๓๐๐	
(unplasticized film)		
- แผ่นฟิล์มที่ผสมสารพลาสติก ไซเซอร์ (Plasticized film)	สูงสุด ๖๐๐	

* สารพลาสติกไซเซอร์ คือ สารที่เติมลงไปเพื่อเพิ่มความอ่อนตัวและคุณสมบัติ
การไหลของพลาสติก

ตารางที่ ๒.๒ (ต่อ)

แสดงคุณสมบัติทางกายภาพของโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ชนิดไฮโดรไลซ์อย่างสมบูรณ์

รายการ	คุณสมบัติ	หมายเหตุ
สัมประสิทธิ์ของการขยายตัว ตามเส้น ที่อุณหภูมิ ๐-๑๕ ^๐ ซ เมื่อเติมสารพลาสติกไซเซอร์	๑ x ๑๐ ^{-๔} ต่อองศาเซลเซียส	เป็นค่าเฉลี่ย ค่านี้ขึ้นกับ เกรดและสารพลาสติก- ไซเซอร์
ความร้อนจำเพาะ	๐.๔ แคลอรีต่อกรัมต่อองศา เซลเซียส	
ความแข็งวัดโดยเครื่อง ไอ.ซี.ไอ ออโตเมติกชอร์ต- ฮาร์ดเนสรอกเกอร์	๒๗-๕๗ เปอร์เซนต์	
ความต้านทานต่อแรงขัดสี, ที่ไม่ ผสมสารพลาสติกไซเซอร์ (abrasion resistance,, unplasticized)	ดีถึงดีมาก	เป็นส่วนหนึ่งกับน้ำหนักโมเลกุล
อุณหภูมิกลาส-ทรานซิชัน (glass-transition)	๘๕ ^๐ ซ	
อุณหภูมิซีท-ซีลิ่ง (heat sealing)	๑๖๕-๒๑๐ ^๐ ซ ๑๑๐-๑๑๕ ^๐ ซ	แห้งและไม่ถูกพลาสติกไซส์ ที่ไม่ถูกพลาสติกไซส์และมีความ ขึ้นสัมพัทธ์ร้อยละ ๕๐
จุดหลอมเหลว (เกิดการสลายตัว)	๒๒๘ ^๐ ซ	
ความเสถียรต่อความร้อน	จะเกิดการแตกตัวอย่างช้า ๆ ที่อุณหภูมิสูงเกิน ๑๐๐ ^๐ ซ และจะแตกตัวอย่างรวดเร็ว จนกระทั่งสลายตัวที่อุณหภูมิ สูงกว่า ๒๐๐ ^๐ ซ	เมื่ออุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นการ ละลายน้ำจะลดลง

ตารางที่ ๒.๒ (ต่อ)

แสดงคุณสมบัติทางกายภาพของโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ชนิดไฮโดรไลซ์อย่างสมบูรณ์

รายการ	คุณสมบัติ	หมายเหตุ
อุณหภูมิคอมเพรสชั่น โมลดิ้ง (compression-molding)	๑๒๐-๑๕๐ °ซ	ถูกพลาสติกไซส์ (plasticized)
ผลของแสง	มีผลน้อยมาก	การแตกตัวจะเกิดขึ้นเมื่อ มีรังสีเหนือม่วง (ultraviolet)
ผลของกรดแก่	ละลายและ/หรือสลายตัว	
ผลของด่างแก่	อ่อนตัวลงหรือละลาย	
ผลของกรดอ่อน	อ่อนตัวลงหรือละลาย	
ผลของด่างอ่อน	อ่อนตัวลงหรือละลาย	
ผลของตัวทำละลาย (organic solvents)	มีผลน้อยมาก	
อัตราการเผาไหม้	ช้า	
ความทนทานต่อโมลด์ (mold resistance)	ดี	
การยอมให้ก๊าซบางตัวผ่าน	ก๊าซต่าง ๆ จะผ่านไปได้ ลำบากยกเว้นออกซิเจน ซึ่งจะผ่านได้บ้าง	ขึ้นกับความชื้น

ที่มา Martin K.Lindemann "Poly(vinyl alcohol)" Encyclopedia of Polymer Science and Technology. 14(1971) : 159.

ประโยชน์ของโพลีไวนิลแอลกอฮอล์

การใช้ประโยชน์จากโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ มีดังต่อไปนี้

๑. ใช้ในอุตสาหกรรมทอผ้า โพลีไวนิลแอลกอฮอล์มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมทอผ้า โดยเฉพาะในขั้นตอนการลงแป้ง (sizing) เส้นด้ายยืน การตกแต่งผ้า (finishing) และบางครั้งใช้สำหรับวัตถุประสงค์พิเศษอย่างอื่น เช่น ใช้เป็นส่วนผสมของสารชะล้างเพื่อทำหน้าที่ป้องกันมิให้สิ่งสกปรกที่กำจัดออกไปกลับมาจับเนื้อผ้า

โพลีไวนิลแอลกอฮอล์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมทอผ้ามีระดับของการโพลีเมอไรซ์ ๑,๗๐๐ ทั้งประเภทที่ถูกไฮโดรไลซ์เพียงบางส่วนและที่ถูกไฮโดรไลซ์โดยสมบูรณ์

๒. ใช้ในอุตสาหกรรมกระดาษ โพลีไวนิลแอลกอฮอล์ ใช้เป็นสารเคลือบผิวกระดาษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวประสาน (binder) สารเคลือบผิวกระดาษ (pigment) ตัวอื่น ๆ ให้เกาะอยู่ที่ผิวของกระดาษได้ดี เมื่อเปรียบเทียบกับตัวประสานอื่น ๆ เช่น แป้งมัน เคซีน (casein) แล้วโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ จะให้คุณสมบัติที่ดีกว่าและประหยัดกว่าใช้เคซีน โพลีไวนิลแอลกอฮอล์ที่นำมาใช้ในอุตสาหกรรมกระดาษ คือ โพลีไวนิลแอลกอฮอล์ชนิดที่ไฮโดรไลซ์อย่างสมบูรณ์ และมีความหนืดปานกลาง

๓. ใช้เป็นกาว (adhesives) สารโพลีไวนิลแอลกอฮอล์มีคุณสมบัติในการยึดเกาะที่ดี ดังนั้นจึงสามารถนำมาใช้เป็นกาวสำหรับติดกระดาษกับกระดาษ เช่น ใช้ติดรอยต่อในการทำถุงและกล่องกระดาษ กระดาษกับผนังอื่น ๆ โพลีไวนิลแอลกอฮอล์มักนำมาใช้ในรูปกาวที่ผ่นึกได้ทันที (ready-to-use) เช่น ใช้เป็นผ่นึกของของจดหมาย ผ่นึกด้านหลังแสตมป์ หรือสลากต่าง ๆ ใช้ในการผลิตกระดาษคาร์ฟ (kraft) ใช้เคลือบผิวกระดาษแข็ง ใช้ทำกระดาษลูกฟูก ใช้เป็นกาวสำหรับติดสันหนังสือและใช้เป็นกาวที่ใช้ในสำนักงาน

๔. ใช้เป็นสารเคลือบผิว โพลีไวนิลแอลกอฮอล์ สามารถใช้เคลือบผิววัตถุได้ทุกชนิด แต่เนื่องจากโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ละลายน้ำได้ง่าย จึงมีข้อจำกัดในการใช้

๕. โพลีไวนิลแอลกอฮอล์ที่ผลิตจากโพลีไวนิลอะซิเตท ซึ่งเกิดจากขบวนการโพลีเมอไรเซชัน ที่อุณหภูมิค่าประมาณ ๐-๑๐ องศาเซลเซียส สามารถนำมาผลิตเส้นใยสังเคราะห์ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมทอผ้า

๖. ใช้ทำแผ่นฟิล์ม แผ่นฟิล์มของโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ใช้เป็นภาชนะบรรจุและใช้เป็นตัวเคลือบแบบพิมพ์เพื่อให้แกะชิ้นงานออกได้ง่าย (mold-release agent) แผ่นฟิล์มของโพลีไวนิลแอลกอฮอล์มีลักษณะโปร่งใส ผิวเป็นมัน เหนียว มีความต้านทานไฟฟ้าสถิตย์ ป้องกันการซึมผ่านของก๊าซได้ และสามารถพิมพ์ลวดลายต่าง ๆ ลงบนแผ่นฟิล์มได้ง่าย นอกจากนั้นยังมีความต้านทานต่อตัวทำละลายที่เป็นสารอินทรีย์เป็นอย่างดี แต่ไม่ต้านทานต่อการละลายน้ำ

๗. ใช้เป็นส่วนผสมของยาและเครื่องสำอาง โพลีไวนิลแอลกอฮอล์ ใช้เป็นส่วนผสมของน้ำตาที่ใช้เคลือบเม็ลคยา เป็นส่วนผสมของเครื่องสำอาง เพื่อช่วยรักษาสภาพอิมัลชัน (emulsion stabilizer) เช่น ใช้เป็นส่วนผสมของน้ำมันใส่ผม น้ำยาป้องกันแสงแดดและน้ำยารักษาผิว

๘. ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตโพลีไวนิลอะเซตัล (polyvinyl acetals) เช่น โพลีไวนิลฟอร์มัล (polyvinyl formal) โพลีไวนิลบิวไทรล (polyvinyl butyral) ซึ่งใช้เป็นสารเคลือบกระจกนิรภัยสำหรับรถยนต์ ชนิดกระจกนิรภัยหลายชั้น ปัจจุบันสารนี้ถูกนำเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น

๙. ใช้เป็นสารปรับปรุงคุณภาพดิน สารที่เกิดจากปฏิกิริยาระหว่าง ไซคลิก แอซิด แอนไฮไดรด์ (cyclic acid anhydride) เช่น มาเลอิก แอนไฮไดรด์ (maleic anhydride) ฟทาสิก แอนไฮไดรด์ (phthalic anhydride) กับโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ในรูปผง เมื่อเติมลงในดินแล้วจะช่วยเพิ่มคุณสมบัติในการอุ้มน้ำของดิน และช่วยให้อากาศถ่ายเทได้ดี ทำให้ดินมีคุณภาพเหมาะสมกับการเพาะปลูกเพิ่มขึ้น

๑๐. ใช้เป็นสารรักษาความเสถียรของอิมัลชัน โพลีไวนิลแอลกอฮอล์ที่ถูกไฮโดรไลซ์เพียงบางส่วนมีคุณสมบัติเป็นสารอิมัลซิฟายเออร์ ตัวอย่างเช่น ใช้เป็นสารอิมัลซิฟายในการเตรียมโพลีไวนิลอะซิเตทแบบอิมัลชัน

โพลีไวนิลแอลกอฮอล์ชนิดสามัญที่มีใช้กันทั่ว ๆ ไปเป็นโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ที่มีระดับของการโพลีเมอไรเซชัน ๑,๗๐๐ ทั้งประเภทที่ถูกไฮโดรไลซ์เพียงบางส่วน และที่ถูกไฮโดรไลซ์อย่างสมบูรณ์