



เครื่องมือและวัสดุที่ใช้ในการทดลองแผ่นพื้นสำเร็จรูปคอนกรีต เสริมไม้ไผ่ รูปวางหน้าคว่ำ

3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองแผ่นพื้นสำเร็จรูปคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ รูปวางหน้าคว่ำ

3.1.1 เครื่องมือสำหรับหาคคุณสมบัติของวัสดุ

- 1) เครื่องทดสอบวัสดุ Amsler ขนาด 20 ตัน ใช้หาหน่วยแรงดึงไม้ไผ่และหน่วยแรงยึดเหนี่ยวระหว่างไม้ไผ่กับคอนกรีต
- 2) เครื่องทดสอบวัสดุ Amsler ขนาด 100 ตัน ใช้หาหน่วยแรงอัดประลัยของคอนกรีตรูปทรงกระบอก
- 3) เกจวัดระยะหดตัว (Dial Gage) สำหรับหาการหดตัวของคอนกรีต
- 4) เกจวัดความเครียด (Mechanical Strain Gage) สำหรับหาความเครียดของไม้ไผ่
- 5) ชุดทดสอบหน่วยแรงยึดเหนี่ยว (Bond Test) สำหรับหาหน่วยแรงยึดเหนี่ยวระหว่างไม้ไผ่กับคอนกรีต
- 6) ตะแกรงร่อน ใช้หาส่วนคละของทราย
- 7) ตาชั่ง สำหรับหาน้ำหนักของ ปูนซีเมนต์ น้ำ และแท่งคอนกรีตรูปทรงกระบอก

3.1.2 เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการทดลองการรับน้ำหนักบรรทุกของแผ่นพื้น

- 1) ปั๊มน้ำขนาดจุ 20 ลิตร ใช้สำหรับใส่น้ำเป็นน้ำหนักบรรทุกแบบแผ่กระจายกระทำต่อแผ่นพื้น
- 2) เกจวัดความเครียด (Strain Gage) แบบ KC-30-AL-11 ของ Kyowa - Electronic Instrument Co, Ltd. ความยาวเกจ 30 มม. ใช้วัดความเครียดของไม้ไผ่เสริมและคอนกรีต
- 3) เครื่อง Portable Digital Strain Indicator Model 1200 และ Switching and Balancing Unit Model 1225 ของ BLH. Electronics, Walthain, Massachusetts ใช้อ่านความเครียด

- 4) สายไฟฟ้า ใช้ต่อเกจวัดความเครียดเข้ากับเครื่องอ่านความเครียด (Strain Indicator)
- 5) ชีผึ้ง (Wax) สำหรับเคลือบเกจวัดความเครียดเพื่อกันน้ำ
- 6) กรวมกริต ใช้เคลือบทับชีผึ้งเพื่อป้องกันการกระแทกถูก เกจวัดความเครียดขณะเทคอนกรีต
- 7) เกจวัดระยะโก่ง (Dial Gage) สำหรับวัดระยะโก่งของแผ่นพื้น
- 8) ไม้บรรทัดเหล็ก ยาว 60 ซม. ใช้วัดระยะโก่งของแผ่นพื้นภายหลังเอาเกจวัดระยะโก่งออก

3.2 วัสดุที่ใช้ในการทดลองแผ่นพื้นสำเร็จรูปคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ รูปรางน้ำคว่ำ

3.2.1 ไม้ไผ่เสริมใช้ไม้ไผ่รวมมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า *Thyrsostachys Oliveri* Gamble ซึ่งมีขึ้นทั่วไปทุกภาคของประเทศไทย อายุไม้ไผ่ประมาณ 2 ปี ผิวสีเหลืองแกมเขียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ระหว่าง 2.3 ซม. ถึง 4.5 ซม. ความยาวปล้องอยู่ระหว่าง 22.5 ซม. ถึง 35.5 ซม. ความหนาของไม้ไผ่อยู่ระหว่าง 0.45 ซม. ถึง 0.90 ซม. นำมาตากแห้งก่อนนำมาเสริมคอนกรีต 2 ถึง 4 อาทิตย์ก่อนใช้เสริมคอนกรีต นำมาผ่าและแช่น้ำไว้ 24 ชั่วโมง

3.2.2 ซีเมนต์ ใช้ซีเมนต์ชนิดแข็งตัวเร็ว (ชนิด III) ตราช้างเอราวัณ

3.2.3 ทราย ใช้ทรายหยาบซึ่งมีส่วนคละตามรูปที่ (4)

3.2.4 หิน ใช้หินขนาด $3/8''$ (หิน 1)

3.2.5 น้ำ ใช้น้ำประปา

3.2.6 คอนกรีต ใช้ส่วนผสม ปูนซีเมนต์ : ทราย : หิน = 1:2.5:2.5 โดยปริมาตร อัตราส่วนโดยน้ำหนัก น้ำ : ปูนซีเมนต์ = 0.63

3.3 การทดลองหาคูสมบัติของวัสดุที่ใช้ในการทดลอง

3.3.1 การทดลองการดูดซึมน้ำของไม้ไผ่

การดูดซึมน้ำของไม้ไผ่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้หน่วยแรงยึดเหนี่ยวระหว่างไม้ไผ่กับคอนกรีตสูญเสียไป เนื่องจากว่าเมื่อไม้ไผ่ดูดซึมน้ำจากคอนกรีต คอนกรีตจะสูญเสียน้ำที่จะใช้ทำ

ปฏิกริยากับซีเมนต์ไป และอีกอย่างหนึ่งไม้ไผ่เกิดการขยายตัวเมื่อดูดซึมน้ำ สาเหตุสองอย่างนี้ จะทำให้เกิดรอยแตกร้าวขึ้นบริเวณคอนกรีตที่สัมผัสกับไม้ไผ่ซึ่งจะทำให้สูญเสียหน่วยแรงยึดเหนี่ยวไป ดังนั้นในการนำไม้ไผ่มาเสริมคอนกรีตโดยไม่ได้ใช้สารเคลือบกันการดูดซึมน้ำ เราต้องทราบ อัตราการดูดซึมน้ำของไม้ไผ่ก่อน เพื่อจะได้ทราบระยะเวลาที่จะต้องแช่ไม้ไผ่ในน้ำเพื่อไม่ให้ไม้ไผ่ดูดน้ำจากคอนกรีต ในการหาอัตราการดูดซึมน้ำของไม้ไผ่ ใช้ไม้ไผ่ขนาด 1.50x25 ซม. จำนวน 8 ตัวอย่าง โดยนำมาซึ่งน้ำหนักจากนั้นเอา 4 ตัวอย่างไปอบให้แห้งเพื่อหาปริมาณน้ำในไม้ไผ่ อีก 4 ตัวอย่างนำไปแช่และชั่งน้ำหนักทุก ๆ 1 ชั่วโมง เป็นเวลา 12 ชั่วโมงและชั่งอีกเมื่อ 24 และ 48 ชั่วโมง

ผลการทดลองได้ปริมาณน้ำในไม้ไผ่เฉลี่ย 21.86% และการดูดซึมน้ำที่ 24 ชั่วโมงเฉลี่ย 34.58% กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการดูดซึมน้ำและเวลาดูได้ตามรูปที่ (7)

3.3.2 การทดลองหาหน่วยแรงดึงประลัยและโมดูลัสยืดหยุ่นของไม้ไผ่

ค่าหน่วยแรงดึงของไม้ไผ่มีค่าไม่เท่ากันตลอดหน้าตัด บริเวณผิวนอกของไม้ไผ่มีหน่วยแรงดึงสูงกว่าบริเวณผิวในเข้าไป ดังนั้นค่าหน่วยแรงดึงที่ใช้จะเป็นหน่วยแรงดึงเฉลี่ยของไม้ไผ่ตลอดความหนา ในการทดลองหาหน่วยแรงดึงและโมดูลัสยืดหยุ่นของไม้ไผ่ใช้ตัวอย่างไม้ไผ่ตามรูปที่ (5a) จำนวน 10 ตัวอย่าง โดยที่ 5 ตัวอย่างไม่มีข้อ อีก 5 ตัวอย่างมีข้ออยู่ตรงกลาง ตรงปลายทั้งสองข้างใช้ลวดพันเพื่อป้องกันการเลื่อนตัวของไม้ไผ่จากตัวจับขณะทำการทดลอง นำตัวอย่างมาติดหมุดของเกจวัดความเครียด (Mechanical Strain Gage) นำตัวอย่างมาทดลองโดยจัดเข้าที่จับของเครื่องทดสอบแล้วให้แรงดึงแก่ไม้ไผ่เล็กน้อย จากนั้นเอาเกจวัดความเครียดกดเข้ากับหมุดที่ติดไว้ แล้วตั้งหน้าปัดให้อ่านศูนย์ จากนั้นให้แรงดึงแก่ไม้ไผ่ อ่านความเครียดของไม้ไผ่จากเกจวัดความเครียดทุก ๆ แรงดึงที่เพิ่มขึ้น 50 กก. เมื่อไม้ไผ่ใกล้จะขาด เอาเกจวัดความเครียดออก แล้วให้แรงดึงจนกระทั่งไม้ไผ่ขาด

ผลการทดลองได้หน่วยแรงดึงประลัยและโมดูลัสยืดหยุ่นของไม้ไผ่ตามตารางที่ (3) และรูปกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยแรงดึงและความเครียดของไม้ไผ่ได้ตามรูปที่ (8)

จากผลการทดลองได้ค่าเฉลี่ยหน่วยแรงดึงประลัยของไม้ไผ่ 1,776 กก./ ซม^2 ค่าเฉลี่ยโมดูลัสยืดหยุ่นของไม้ไผ่เท่ากับ 2.40×10^5 กก./ ซม^2

3.3.3 การทดลองหาหน่วยแรงอัดประลัยและโมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีต

ในการทดลองหาหน่วยแรงอัดประลัยและโมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีต หาจากการทดลองคอนกรีตรูปทรงกระบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 ซม. สูง 30 ซม. จำนวน 6 ตัวอย่าง ใช้ปูนซีเมนต์ชนิดแข็งตัวเร็ว (ชนิด 3) ใช้ทรายหยาบที่มีส่วนคละตามรูปที่ (4) ใช้หินขนาด $3/8$ " อัตราส่วนผสมคอนกรีต ปูนซีเมนต์ : ทราย : หิน = 1:2.5 : 2.5 โดยปริมาตร อัตราส่วนน้ำ : ปูนซีเมนต์ = 0.63 โดยน้ำหนัก ทำการถอดแบบเมื่ออายุ 24 ชั่วโมง จากนั้นบ่มขึ้นเป็นเวลา 7 วัน แล้วปล่อยให้แห้ง นำมาทดลองเมื่ออายุ 12 วัน หลังการหล่อ โดยนำคอนกรีตรูปทรงกระบอกมาชั่งน้ำหนัก จากนั้นเททับหัวเพื่อให้เรียบแล้วนำไปเข้าเครื่องทดสอบวัสดุ อ่านค่าการหดตัวของคอนกรีตจากเกจวัดการหดตัว (Dial Gage) ทุก ๆ แรงอัดที่เพิ่มขึ้น 2,000 กก. เมื่อคอนกรีตเริ่มมีรอยแตกกร้าว ทำการปลดเกจวัดการหดตัว (Dial Gage) ออก แล้วให้แรงอัดจนกระทั่งได้แรงอัดสูงสุดที่คอนกรีตรูปทรงกระบอกจะรับได้

ผลการทดลองหาหน่วยแรงอัดประลัยและโมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีตได้ตามตารางที่

(1) รูปกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยแรงอัดและความเครียดของคอนกรีตได้ตามรูปที่ (9)

จากผลการทดลองได้ค่าเฉลี่ยหน่วยแรงอัดประลัยของคอนกรีตรูปทรงกระบอกเท่ากับ 243 กก./ซม.^2 ค่าเฉลี่ยโมดูลัสยืดหยุ่นคอนกรีตเท่ากับ $2.28 \times 10^5 \text{ กก./ซม.}^2$

3.3.4 การทดลองหาหน่วยแรงยึดเหนี่ยวระหว่างไม้ไผ่กับคอนกรีต

หน่วยแรงยึดเหนี่ยวระหว่างไม้ไผ่กับคอนกรีตมีค่าค่อนข้างน้อย ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในการนำไม้ไผ่มาเสริมคอนกรีต ซึ่งสาเหตุใหญ่มาจากการสูญเสียน้ำของคอนกรีต เนื่องจากการดูดซึมน้ำของไม้ไผ่ การพองตัว การหดตัวของไม้ไผ่ มีงานวิจัยหลายงานพยายามที่จะให้ได้หน่วยแรงยึดเหนี่ยวระหว่างไม้ไผ่กับคอนกรีตเพิ่มขึ้น มีการทดลองใช้สารเคลือบตัวกันการดูดซึมน้ำของไม้ไผ่จากคอนกรีต การใช้ไม้ไผ่แช่ในสารละลาย การแช่ไม้ไผ่ในน้ำที่เวลาต่าง ๆ กัน ตลอดจนการแนะนำให้ใช้ปูนซีเมนต์ชนิดแข็งตัวเร็ว (ชนิด 3) และการแนะนำให้ใช้ข้อของไม้ไผ่ช่วยในการยึดเหนี่ยว

การทดลองหาหน่วยแรงยึดเหนี่ยวระหว่างไม้ไผ่กับคอนกรีต ใช้วิธี Pull Out Test โดยทำตัวอย่างขนาดตามรูปที่ (5b) จำนวน 10 ตัวอย่าง โดยที่ 5 ตัวอย่างไม่มีข้อ อีก 5 ตัวอย่างมีข้ออยู่ตรงกลาง สำหรับแบบหล่อคอนกรีตใช้ขนาด 15 x 15 x 15 ซม. ด้านล่างเจาะรูเพื่อสอดไม้ไผ่ โดยสอดให้ไม้ไผ่โผล่ปลายออกมาประมาณ 1 ซม. เทคอนกรีตส่วนผสม ปูนซีเมนต์ : ทราย : หิน = 1:2.5:2.5 โดยปริมาตร อัตราส่วน น้ำ : ปูนซีเมนต์ = 0.63 โดยน้ำหนัก ถอดแบบเมื่ออายุ 24 ชั่วโมง แล้วบ่มขึ้นเป็นเวลา 7 วัน จากนั้นปล่อยให้แห้งแล้วนำมาทดลองเมื่ออายุ 12 วัน หลังการหล่อ โดยวางคอนกรีตบนแท่นให้ปลายไม้ไผ่ชี้ลงด้านล่างและจับโดยตัวจับของเครื่อง ด้านบนที่ไม้ไผ่โผล่ขึ้นมาประมาณ 1 ซม. ติดเกจวัดการเคลื่อนตัว (Dial Gage) เพื่อวัดการเคลื่อนตัวของไม้ไผ่ ให้แรงดึงเล็กน้อย จากนั้นตั้งเกจวัดการเคลื่อนตัว (Dial Gage) ให้อ่านศูนย์ แล้วเพิ่มแรงดึงอย่างสม่ำเสมออ่านค่าการเคลื่อนตัวของไม้ไผ่จากเกจวัดการเคลื่อนตัว (Dial Gage) ทุก ๆ แรงดึงที่เพิ่มขึ้น 20 กก. ทำการทดลองจนกระทั่งไม้ไผ่หลุดจากคอนกรีตไม่สามารถรับแรงได้ต่อไป

ผลการทดลองได้หน่วยแรงยึดเหนี่ยวระหว่างไม้ไผ่กับคอนกรีตตามตารางที่ (2) รูปกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงดึงและการเคลื่อนตัวของไม้ไผ่ได้ตามรูป (10)

จากผลการทดลองได้ค่าเฉลี่ยหน่วยแรงยึดเหนี่ยวระหว่างไม้ไผ่กับคอนกรีตกรณีไม่มีข้อ 5.66 กก./ ซม.^2 และกรณีมีข้อตรงกลาง 9.13 กก./ ซม.^2 เฉลี่ยหน่วยแรงยึดเหนี่ยวระหว่างไม้ไผ่กับคอนกรีต 7.40 กก./ ซม.^2

3.4 วิธีการสร้างแผ่นพื้นที่ใช้ในการทดลอง

ในการทดลองการรับน้ำหนักบรรทุกทุกของแผ่นพื้น ได้สร้างแผ่นพื้นจำนวน 6 ตัว โดยมีความหนา 5.5 ซม. ความกว้าง 60 ซม. และ 80 ซม. มีความยาว 3.00 ม. 3.50 ม. และ 4.00 ม. โดยมีช่วงฐานรองรับ 2.80 ม. 3.30 ม. และ 3.80 ม. ตามลำดับ

ไม้ไผ่เสริมเอกใช้ไม้ไผ่ผ่าซีกยึดด้วยไม้ไผ่ขนาด 0.50 x 1.50 ซม. ระยะห่าง 10 ซม. ไม้ไผ่ตะแกรงของแผ่นพื้นในแนวนอนทางยาวใช้ขนาด 0.50 x 1.50 ซม. ระยะห่าง 10 ซม. ทางสั้นใช้ขนาด 0.50 x 1.50 ซม. ระยะห่าง 15 ซม.

ลำดับการสร้างแผ่นพื้น

1. สร้างแบบหล่อโดยตั้งแบบหล่อบนแท่นรองรับ เพื่อตัดปัญหาในการยกขึ้นติดตั้งซึ่งจะทำให้เกิดรอยแตกร้าวก่อนทำการทดลอง โดยสร้างแบบหล่อตามรูปที่ (20)

2. เลือกไม้ไผ่ที่ตรงและขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เปลี่ยนตามความยาวมากเกินไป ผ่าไม้ไผ่ตามที่ต้องการแล้วนำไปแช่ในน้ำ สำหรับไม้ไผ่ที่จะติด เกจวัดความเครียด (Strain Gage) ใช้มีดขูดผิวเล็กน้อย แล้วใช้กระดาษทรายขัดผิวให้เรียบ จากนั้นใช้คาร์บอนเตตราคลอไรด์ เช็ดทำความสะอาด แล้วติด เกจวัดความเครียด ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง แล้วบัดกรีสายไฟฟ้าเข้ากับ เกจวัดความเครียด แล้วใช้ซีเมนต์เคลือบตัว เกจวัดความเครียด ใช้กริมกริตเคลือบซีเมนต์อีกชั้นหนึ่ง จากนั้นใช้เทปพันขณะกริมกริตยังไม่แข็งตัว ซึ่งจะทำให้แน่นและไม่มีช่องว่างให้น้ำผ่านเข้าไปถึงตัว เกจวัดความเครียด สำหรับไม้ไผ่ที่ติด เกจวัดความเครียดนี้แช่ในน้ำประมาณ 1.30 ชั่วโมง เพราะถ้าแช่ไว้นาน ความชื้นอาจจะเข้าไปถึงตัว เกจวัดความเครียดทำให้ เกจวัดความเครียดเสียหายได้ ส่วนไม้ไผ่ที่ไม่ติด เกจวัดความเครียดแช่ในน้ำ 24 ชั่วโมง เพื่อให้ไม้ไผ่มีความชื้นพอเพียง เมื่อนำไปเสริมคอนกรีตไม้ไผ่จะได้ไม่ดูดน้ำจากคอนกรีตซึ่งจะทำให้คอนกรีตเกิด รอยแตกร้าวได้

3. เอาไม้ไผ่ที่แช่ในน้ำขึ้นมาผูกด้วยลวดผูกเหล็ก ตามรูปที่ (21)

4. ผสมคอนกรีตแล้วนำมาเทในแบบ ขณะเทต้องจัดให้ไม้ไผ่อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการเสมอ ทำการตบแต่งผิวคอนกรีตให้เรียบร้อยตามรูปที่ (22)