

การวิเคราะห์ผลการวิจัยพฤติกรรมของคอนกรีตผสมเสร็จ


สำหรับวิธีดำเนินการวิเคราะห์ผลจากการทดลองพฤติกรรมของคอนกรีตผสมเสร็จนี้ ในขั้นต้นจะได้กล่าวถึงธรรมชาติของคอนกรีต รวมทั้งนิยาม และทฤษฎีที่กล่าวถึงอิทธิพลขององค์ประกอบต่างๆ ต่อสมบัติทางวิศวกรรมของคอนกรีตโดยทั่วไปเสียก่อน ต่อจากนั้นจึงจะได้อาศัยทฤษฎีเกี่ยวกับธรรมชาติของคอนกรีตนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์อิทธิพลของเวลาการผสม และการผสมซ้ำที่มีต่อคอนกรีตผสมเสร็จตามลำดับไป

4.1 ธรรมชาติของคอนกรีต

4.1.1 โครงสร้างรวมของคอนกรีต เมื่อจะพิจารณาดังถึงธรรมชาติของคอนกรีต จะต้องนึกถึงคอนกรีตในสภาวะที่โครงสร้าง เกิดจากองค์ประกอบ 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ มวลรวม กับ ซีเมนต์เพสต์ และโดยที่ปริมาตรของคอนกรีตสดที่กระทุ้งจนแน่นมีค่าสูงกว่า ปริมาตรที่กระทุ้งจนแน่นของมวลรวมที่ประกอบกัน เป็นคอนกรีตนั้นอยู่มาก จึงแสดงว่า อนุภาคแต่ละชิ้นของมวลรวมจะฝังตัวและถูกหุ้มแยกจากกันด้วยซีเมนต์เพสต์ (และโพรงอากาศ) ซึ่งขึ้นย่นได้จากการที่คอนกรีตสดมีสภาพพลาสติก นอกจากนั้นเมื่อตั้ง เกิดคราบน้ำตื้นส่วนที่แตกออกจากกันของคอนกรีตที่แข็งตัว ก็จะมีพบว่า อนุภาคแต่ละชิ้นของมวลรวม ไม่เพียงแต่จะถูกแยกออกจากกันในสภาวะที่เป็นคอนกรีตสดเท่านั้น แต่ยังถูกแยกออกจากกันแม้ในสภาวะที่แข็งตัวแล้วด้วย จากโครงสร้างคอนกรีตดังกล่าว จึงสรุปได้ว่า ความแข็งแรงของคอนกรีตนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของกลุ่มมวลรวมที่จัดตัวแน่น แต่จะขึ้นอยู่กับ ความแข็งแรงของซีเมนต์เพสต์ และความแข็งแรงของอนุภาคมวลรวมแต่ละชิ้น และสำหรับคอนกรีตโดยทั่วไปแล้ว ซีเมนต์เพสต์จะมีความแข็งแรงน้อยกว่าอนุภาคมวลรวมแต่ละชิ้น ดังนั้น โครงสร้างและความแข็งแรงของซีเมนต์เพสต์ จึง เป็นตัวแปรสำคัญในการพิจารณาดังถึงความแข็งแรงของคอนกรีต

4.1.2 โครงสร้างของซีเมนต์เพสต์ ซีเมนต์เพสต์สด ก็คือการกระจายของอนุภาคซีเมนต์ในน้ำ ซึ่งจะมีการจัดตัวเป็นโครงสร้างอันเนื่องมาจากอิทธิพลของแรงดึงและแรงผลักระหว่างอนุภาคซีเมนต์ด้วยกัน การจัดตัวดังกล่าวเกิดมาจากการทำปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างองค์ประกอบต่างๆของซีเมนต์กับน้ำ ซึ่งผลจากปฏิกิริยาทางเคมีดังกล่าวเรียกกันว่า "ไฮเดรทซีเมนต์" และปฏิกิริยาทางเคมีนั้นเรียกกันว่า "ปฏิกิริยาไฮเดรชัน"

ถึงแม้ไฮเดรทซีเมนต์จะเป็นผลอันเนื่องมาจากปฏิกิริยาทางเคมี แต่สมบัติในการรับแรงของซีเมนต์เพสต์ หรือคอนกรีตที่แข็งตัว กลับไม่ค่อยมีผลเนื่องมาจากส่วนประกอบทางเคมีของไฮเดรทซีเมนต์นั้นๆ อิทธิพลส่วนใหญ่มีก็จะมาจากโครงสร้างทางฟิสิกส์ของไฮเดรทซีเมนต์ ดังจะกล่าวความลำดับดังนี้



รูปที่ 4.1 แสดงกระบวนการทำปฏิกิริยาไฮเดรชัน และการเกิดซีเมนต์เจล (4)



รูปที่ 4.1 (ก) ถึง (ง) เป็นรูปแบบจำลองลำดับการเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชันของซีเมนต์กับน้ำโดยสังเขป เมื่อผสมซีเมนต์กับน้ำเข้าด้วยกัน จะเกิดซีเมนต์เฟสที่มีลักษณะพลาสติกขึ้น ทั้งนี้เป็นเพราะอนุภาคของซีเมนต์ (และฟองอากาศ) จะกระจายแผ่ไปทั่วในน้ำ แต่เหตุผลสำคัญว่านี่ก็คือ เกิดแรงระหว่างอนุภาคที่พยายามดึงให้อนุภาคมารวมกัน และในขณะเดียวกันก็ป้องกันมิให้อนุภาคดึงกับเข้ามาแตะกัน สภาพดังกล่าวเกิดจากแรงดึงดูด และแรงผลักระหว่างอนุภาคของซีเมนต์ที่เกิดขึ้นพร้อมกัน แรงดึงดูดระหว่างอนุภาคซีเมนต์ในที่นี้คือ van der Waals force ส่วนแรงผลักระหว่างอนุภาคซีเมนต์นั้นเกิดจาก electrostatic repulsion และ disjoining pressure ดังนั้นอนุภาคซีเมนต์ที่แขวนลอยในน้ำจะจัดระยะห่างจากกันโดยมีพลังงานศักย์ที่เกิดจากแรงระหว่างอนุภาคทั้งสองมีค่าน้อยที่สุด⁽⁵⁾ ดังแสดงในรูปที่ 4.1 (ก)

เมื่อซีเมนต์สัมผัสกับน้ำก็จะเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชันขึ้นทันที โดยเกิดที่บริเวณผิวของเม็ดซีเมนต์ก่อน ปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างองค์ประกอบของซีเมนต์กับน้ำนี้จะทำให้เกิดของแข็งในสภาพใหม่ขึ้น อันประกอบด้วยส่วนสำคัญคือ "อนุภาคเจล" ซึ่งมีขนาดอยู่ในช่วงคอลลอยด์ (นักเคมีเรียกอนุภาคในสารละลายที่มีขนาดใหญ่กว่า 1 μm แต่เล็กกว่า 200 μm ว่า "คอลลอยด์") มีลักษณะคล้ายวุ้นที่เกือบจะเป็นผลึก และอีกส่วนก็คือ ผลึกของแคลเซียมไฮดรอกไซด์ ซึ่งไม่ค่อยมีบทบาทสำคัญในการพิจารณาโครงสร้างทางฟิสิกส์ของไฮเดรตซีเมนต์นี้ ของแข็งในสภาพใหม่นี้รวมเรียกว่า "ซีเมนต์เจล" ซึ่งจะจัดตัวเป็นโครงสร้างต่อเนื่องกันไปในไฮเดรตซีเมนต์ต่อไป และจากการที่ได้พบว่า⁽⁶⁾ พื้นที่ผิวจำเพาะของซีเมนต์เจล และความร้อนเนื่องจากปฏิกิริยาไฮเดรชันต่อหน่วยของปริมาณน้ำที่ใช้ผสม มีค่าค่อนข้างคงที่แทบทุกขณะของปฏิกิริยาไฮเดรชัน จึงพอสรุปได้ว่า สำหรับซีเมนต์ที่มีองค์ประกอบหนึ่งๆ เมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำ จะก่อให้เกิดซีเมนต์เจลชนิด และรูปร่างเดียวกันตลอดเวลา

ซีเมนต์เจลดังกล่าวนี้ มีลักษณะทั่วไปเป็นเส้นใยที่ขัดกันเป็นตาข่ายแผ่ขยายออก แต่ยังมีส่วนที่ติดยึดอยู่กับเม็ดซีเมนต์ที่ยังไม่ได้ทำปฏิกิริยา และเนื่องจากผลผลิตส่วนใหญ่คือ อนุภาคเจลมีขนาดอยู่ในช่วงคอลลอยด์ ซีเมนต์เจลจึงมีพื้นที่ผิวจำเพาะสูงถึง 650 ตร.ม./ลบ.ซ.ม. หรือ 250 ตร.ม./กรัม⁽⁶⁾ และสามารถดูดน้ำเข้าไป

อยู่ระหว่างชั้นหรือโพรงของโครงสร้างซีเมนต์เจ็ลได้เป็นจำนวนมาก ลักษณะที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ (5) ซีเมนต์เจ็ลที่มีความพรุนสูงถึงร้อยละ 40 ถึง 55 ของปริมาตรทั้งหมด แม้แต่ซีเมนต์เจ็ลที่มีความหนาแน่นสูงที่สุด ก็ยังมีความพรุนถึงร้อยละ 28 รูพรุนเหล่านี้มีขนาดเล็กมาก คือ มีเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง 15 ถึง 20 Å กระจายไปทั่วซีเมนต์เจ็ล เรียกรูพรุนเหล่านี้ว่า "รูพรุนของเจ็ล"

ซีเมนต์เจ็ลซึ่งมีสภาพเป็นของแข็งนี้จะมีปริมาตรเพิ่มขึ้นจากปริมาตรของของแข็งเดิม คือซีเมนต์ที่เข้าทำปฏิกิริยา โดยไม่ทำให้ปริมาตรซีเมนต์เพสต์ทั้งหมดคือซีเมนต์กับน้ำเพิ่มขึ้น กล่าวคือ (5) ซีเมนต์ที่มีปริมาตร 1 ลบ.ซ.ม. เมื่อทำปฏิกิริยาไฮเดรชัน จะทำให้เกิดซีเมนต์เจ็ลเฉพาะส่วนที่เป็นของแข็งชั้นที่มีปริมาตร 1.6 ลบ.ซ.ม. นั่นก็คือ ต้องมีที่ว่าง 0.6 ลบ.ซ.ม. สำหรับการเพิ่มปริมาตรของซีเมนต์เจ็ล หรือเท่ากับ ต้องมีที่ว่าง 0.19 ลบ.ซ.ม. ค่อน้ำหนักซีเมนต์ที่เข้าทำปฏิกิริยา 1 กรัม แต่ดังได้กล่าวแล้วว่า ซีเมนต์เจ็ลมีความพรุนสูง นอกจากปริมาณน้ำที่จะเข้าทำปฏิกิริยาเกิดซีเมนต์เจ็ลส่วนที่เป็นของแข็งแล้ว ยังต้องการปริมาณน้ำที่จะเข้าไปเติมในรูพรุนของเจ็ลอีก ดังนั้นปริมาตรของซีเมนต์เพสต์ แทนที่จะเป็น 1.6 ลบ.ซ.ม./ลบ.ซ.ม. ของซีเมนต์ จะต้องเพิ่มขึ้นเป็น $1.6/0.72 = 2.2$ ลบ.ซ.ม./ลบ.ซ.ม. ของซีเมนต์

เมื่อเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชันจนซีเมนต์เจ็ลหุ้มเม็ดซีเมนต์หมดดังรูปที่ 4.1 (ข) ปฏิกิริยาไฮเดรชันจะหยุดไปขณะหนึ่ง เมื่อพันธะระยนี้ไป ซีเมนต์เจ็ลบางส่วนจะแตกตัวออก ทำให้น้ำเข้าไปสัมผัสกับผิวซีเมนต์ เกิดปฏิกิริยาขึ้นได้อีก นั่นคือ ซีเมนต์เจ็ลจะ "ตกตะกอน" ลงในช่องว่างซึ่งมีน้ำเต็มที่เรียกว่า "ช่องว่างแคพพิลลารี" และเนื่องจากซีเมนต์ 1 ลบ.ซ.ม. ทำให้เกิดซีเมนต์เจ็ลปริมาตร 2.2 ลบ.ซ.ม. ดังนั้นซีเมนต์เจ็ลที่เกิดขึ้นใหม่นี้ ครึ่งหนึ่งจะเกิดขึ้นในบริเวณที่เติมเป็นซีเมนต์ และอีกครึ่งหนึ่งจะตกตะกอนลงในช่องว่างแคพพิลลารี จนในที่สุดก็จะมี การเชื่อมต่อกันระหว่างอนุภาคของซีเมนต์ ด้วยซีเมนต์เจ็ลที่เกิดขึ้นใหม่นี้ ทำให้ซีเมนต์เพสต์เหนียวขึ้น เกิดเป็นโครงสร้าง ดังแสดงในรูปที่ 4.1 (ค)

สำหรับคอนกรีต หรือซีเมนต์เพสต์ที่เกิดขึ้นในสภาพการใช้งานจริงๆ จะไม่มีการบ่มจนปฏิกิริยาไฮเดรชันดำเนินไปถึงที่สุด เมื่อน้ำในช่องว่างแคพพิลลารีไม่อิ่มตัว ปฏิกิริยาไฮเดรชันก็จะช้าลง หรือหยุดลง เพราะน้ำที่จะถูกดูดเข้าไปทำปฏิกิริยากับ

ซีเมนต์จะต้องได้มาจากช่องว่างแคฟฟิลลารีนี้ ดังนั้นโดยทั่วไป ปฏิริยาไฮเครชัน จะดำเนินต่อไปจากรูปที่ 4.1 (ก) โดยมีกระบวนการแพร่กระจายออกของซีเมนต์เจล ในรูปแบบที่ยู้งยากขึ้น และตกตะกอนลงในโครงสร้างที่ก่อตัวขึ้นในรูปที่ 4.1 (ก) จนในที่สุด ซีเมนต์เจลจากอนุภาคซีเมนต์ทั้งหมดก็จะมาจับตัวเชื่อมกันเป็นตาข่าย ทำให้ช่องว่างแคฟฟิลลารีถูกปิดกั้นจนไม่ต่อเนื่องกันในซีเมนต์เพสต์ได้ และซีเมนต์เพสต์ที่แข็งตัว จะประกอบด้วย ซีเมนต์เจล (ซึ่งรวมอนุภาคเจล กับ ผลึกแคลเซียมไฮดรอกไซด์ เข้าด้วยกัน) รูพรุนของเจล ช่องว่างแคฟฟิลลารี และซีเมนต์ส่วนที่ยังไม่ได้ทำปฏิริยา พร้อมกันดังแสดงในรูปที่ 4.1 (ง)

4.1.3 กำลังของซีเมนต์เพสต์ (7) ถึงแม้จะยังไม่มิตฤษฎีใดที่จะอธิบายถึงกำลังของซีเมนต์เจลได้อย่างชัดเจนนัก แต่สำหรับกำลังของโครงสร้างซีเมนต์เพสต์ที่สร้างขึ้นจากซีเมนต์เจล พบว่า (8) ขึ้นอยู่กับ อัตราส่วนโดยปริมาตรของไฮเครทซีเมนต์ กับ ผลรวมของปริมาตรไฮเครทซีเมนต์กับช่องว่างแคฟฟิลลารี ซึ่งเรียกว่า "อัตราส่วนเจลต่อช่องว่าง"

จากที่ได้กล่าวมาแล้วว่า ซีเมนต์เมื่อทำปฏิริยากับน้ำ จะเกิดซีเมนต์เจลที่มีปริมาตรเพิ่มขึ้นประมาณ 2 เท่าของปริมาตรเดิม สำหรับในการพิจารณาต่อไป (6) จะสมมติให้ปริมาตรของซีเมนต์เจลที่เกิดขึ้นจากซีเมนต์ปริมาตร 1 ลบ.ซ.ม. มีค่าเท่ากับ 2.06 ลบ.ซ.ม.

- ให้ c = น้ำหนักของซีเมนต์
- v_c = ปริมาตรจำเพาะของซีเมนต์
- w_o = ปริมาตรของน้ำที่ใช้ผสม และ
- α = เศษส่วนของซีเมนต์ที่ได้ทำปฏิริยาไปแล้ว

ดังนั้น ปริมาตรของซีเมนต์เจล = $2.06 cv_c \alpha$ และปริมาตรของช่องว่างทั้งหมด

= $cv_c \alpha + w_o$ นั่นคือ อัตราส่วนเจลต่อช่องว่าง เป็น

$$x = \frac{2.06v_c \alpha}{v_c \alpha + \frac{w_o}{c}} \tag{4.1}$$

กำลังอัดของคอนกรีตที่ได้จากการทดลองโดย Powers (9) มีค่าเป็น $234 \times 10^3 \text{ MN/m}^2$ โดยไม่ขึ้นอยู่กับ อายุและส่วนผสมของคอนกรีต นั่นคือ กำลังอัด

ของคอนกรีต จะแปรตาม กำลังสามของอัตราส่วนเจือต่อช่องว่าง ส่วนตัวเลข 234 MN/m^2 นั้นจะเป็นค่าที่บอกกำลังที่แท้จริงของ เจลที่เกิดจากซีเมนต์แต่ละองค์ประกอบ เพราะเป็นค่ากำลังอัดของคอนกรีตเมื่ออัตราส่วนเจือต่อช่องว่าง มีค่าเป็น 1

4.2 วิเคราะห์หัตถิพลของเวลาการผสม

4.2.1 หัตถิพลของเวลาการผสมที่มีต่อการยุบของคอนกรีต จากผลการทดลองที่ได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 3 พบว่า การยุบของคอนกรีตทั้ง 2 ส่วนผสม มีค่าลดลงเรื่อยๆอย่างไม่เป็นที่น่าสังเกตนักในช่วง 100 นาทีหลังการผสมครั้งแรก แต่หลังจากเวลาการผสม 100 นาทีเป็นต้นไป การยุบของคอนกรีตจะลดลงอย่างเห็นที่เห็นได้ คล้ายกันทั้ง 2 ส่วนผสม นอกจากนี้ยังพบอีกว่า คอนกรีตสดจะค่อยๆเปลี่ยนจากสภาพพลาสติกที่ค่อนข้างอ่อนทราย ไปเป็นคอนกรีตสดที่เหนียวขึ้นและค่อนข้างแก่ทราย ตามเวลาการผสมที่ผ่านไป ผลลัพธ์ดังกล่าวนี้เกิดจากสาเหตุ 3 ประการคือ ประการแรก เกิดจากสภาพสนาม กล่าวคือ เมื่อองค์ประกอบของซีเมนต์ทำปฏิกิริยากับน้ำนั้นจะเกิดความร้อนขึ้น ส่วนหนึ่งของความร้อนนี้จะผ่านเนื้อคอนกรีตออกมา แต่บางส่วนก็คงอยู่ภายใน ทำให้คอนกรีตมีอุณหภูมิสูงขึ้น นอกจากนั้นเมื่อคอนกรีตอยู่ในเวลานาน จะเกิดความเสียหายระหว่างคอนกรีตด้วยกัน และคอนกรีตกับผนัง ไม้ก็ทำให้คอนกรีตมีอุณหภูมิสูงขึ้น เช่นเดียวกัน สาเหตุทั้งสองประการนี้เมื่อมาประกอบกับสภาพสนาม คืออุณหภูมิของอากาศบริเวณโดยรอบที่สูงเกิน $30^{\circ}C$ ก็ยิ่งทำให้คอนกรีตในไม้มีอุณหภูมิสูงขึ้น เป็นลำดับ การที่คอนกรีตได้รับความร้อนเพิ่มขึ้น จะทำให้ปริมาณน้ำในคอนกรีตสดระเหยออกไปเรื่อยๆ คอนกรีตสดจึงเหนียวขึ้น และมีค่าการยุบลดลง เป็นลำดับตามเวลาการผสมที่เพิ่มขึ้น

ประการที่สอง เกิดเนื่องจากปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างน้ำกับซีเมนต์ กล่าวคือ นอกจากปฏิกิริยาไฮเดรชันจะทำให้หน้าในส่วนผสมบางส่วนเข้ารวมตัวกับซีเมนต์เกิดของแข็งในสภาพใหม่ อันทำให้ปริมาณน้ำในส่วนผสมลดลงแล้ว สาเหตุที่สำคัญก็คือ ซีเมนต์เจือที่เกิดขึ้นใหม่นี้ ดังได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อที่ 4.1.2 ยังมีพื้นที่ผิวจำเพาะสูงถึงประมาณ 250 ตร.ม./กรัม หรือ 2,500,000 ตร.ซ.ม./กรัม เมื่อเทียบกับของแข็งเดิม ก็คือ ซีเมนต์ยังมีพื้นที่ผิวจำเพาะประมาณ 3,000 ตร.ซ.ม./กรัมแล้ว

จะเห็นว่า พื้นที่ผิวจำเพาะสูงขึ้นประมาณ 1,000 เท่า การที่พื้นที่ผิวจำเพาะของของแข็งในซีเมนต์เพสต์ที่มีค่าสูงขึ้น ย่อมทำให้ต้องการปริมาณน้ำที่มากเคลือบผิวของแข็งเพิ่มขึ้น เพื่อให้ส่วนผสมมีความชื้นเหลวคงเดิม ดังนั้นปฏิกิริยาไฮเดรชันจึงก่อให้เกิดซีเมนต์เจลที่มีพื้นที่ผิวจำเพาะเพิ่มมากขึ้น จะทำให้ซีเมนต์เพสต์มีสภาพเหนียวขึ้น มีผลให้คอนกรีตมีการยุบลดลง ยิ่งปฏิกิริยาไฮเดรชันดำเนินต่อไป ก็ยิ่งทำให้คอนกรีตมีการยุบลดลงตามไปด้วย

สาเหตุประการสุดท้ายก็คือ เมื่อคอนกรีตอยู่ในโมเป็นเวลานานมวลรวมในส่วนผสมบางส่วนจะซึบสีกันเอง และบางส่วนจะเสียมือนถูกบดด้วยแผ่นกันผสมในโมผสม ทำให้ส่วนขนาดคละของมวลรวมผสมนั้นละเอียดลง นั่นคือ พื้นที่ผิวทั้งหมดของมวลรวมจะเพิ่มขึ้น จึงต้องการปริมาณซีเมนต์เพสต์ที่จะมาเคลือบผิวมวลรวมเพิ่มขึ้น เพื่อให้คอนกรีตมีความชื้นเหลวคงเดิม แต่เนื่องจากซีเมนต์เพสต์มีปริมาณคงเดิม คอนกรีตจึงมีความชื้นเหลว หรือ การยุบลดลง และการที่ส่วนขนาดคละของมวลรวมผสมละเอียดลง จึงทำให้คอนกรีตสควมีความสภาพค่อนข้างแก่ทราย

4.2.2 อิทธิพลของ เวลาการผสมที่มีต่อกำลังอัดของคอนกรีต จากผลการทดสอบกำลังอัดในบทที่ 3 พบว่า คอนกรีตในช่วงแรกของเวลาการผสมจะมีกำลังอัดคงที่ แต่เมื่อคอนกรีตต่อไปประมาณ 60-90 นาที กำลังอัดของคอนกรีตจะสูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง ซึ่งหลังจากเวลาการผสม 60-90 นาทีนี้ไปแล้ว คอนกรีตก็จะมีกำลังอัดคงอยู่ที่ค่าใหม่ โดยมีแนวโน้มไปในทางที่จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จนกระทั่งไม่สามารถนำคอนกรีตออกจากโมผสมได้อีก นอกจากนี้ยังพบอีกว่า กำลังอัดคอนกรีตที่เพิ่มขึ้นในช่วงเวลาการผสม 60-90 นาทีดังกล่าวแล้วนั้น สำหรับส่วนผสมที่มีปริมาณปูนซีเมนต์สูงกว่า จะมีกำลังอัดเพิ่มขึ้นคิดเป็นจำนวนส่วนร้อยละ น้อยกว่า ส่วนผสมที่มีปริมาณปูนซีเมนต์ต่ำกว่า ผลการทดสอบดังกล่าวสามารถอธิบายได้ดังนี้

ปกติแล้ววัตถุประสงค์ในการผสมคอนกรีต ก็เพื่อให้ส่วนผสมแต่ละชนิดกระจายไปทั่วทั้งโมทำให้ได้คอนกรีตที่มีเนื้อสม่ำเสมอ และเพื่อให้ซีเมนต์เพสต์ได้เคลือบผิวของมวลรวมได้หมด เนื่องจากคอนกรีตผสมเสร็จนั้นต้องผสมคอนกรีตปริมาณคราวละ 2-3 ลบ.ม. ในระยะแรกของการผสมจึงยังไม่ได้อัดคอนกรีตที่คลุกเคล้ากันเต็มที่ การกวนคอนกรีตอยู่ในโมระยะแรกของ เวลาการผสมจึงมีส่วนช่วยอย่างมากที่จะทำให้

มวลรวมจัดเรียงตัวกันในซีเมนต์เพสต์ ได้คอนกรีตที่มีเนื้อสม่ำเสมอตั้งขึ้น

นอกจากนั้น เมื่อเวลาการผสมเพิ่มขึ้น จากที่กล่าวมาแล้วว่า ปริมาณน้ำในคอนกรีตสดจะระเหยออกไปเรื่อยๆ และเป็นเพราะว่าน้ำส่วนที่ระเหยได้ง่ายที่สุดก็คือ น้ำในช่องว่างแคพพิลลารี ดังนั้นผลรวมของปริมาตรไฮเดรตซีเมนต์ กับ ช่องว่างแคพพิลลารีจะลดลง จากสมการที่ 4.1 จะเห็นว่า อัตราส่วนระหว่าง เจลกับช่องว่างจะเพิ่มขึ้นนั่นเอง จึงเป็นเหตุให้หวังได้ว่า กำลังอัดของคอนกรีตจะค่อยสูงขึ้นเมื่อปริมาณน้ำในคอนกรีตสดระเหยออกไป หรือเวลาการผสมผ่านไป

แต่สาเหตุที่ทำให้กำลังอัดของคอนกรีตในระยะหลังการผสมครั้งแรกประมาณ 60 - 90 นาทีผ่านไปแล้ว จะมีค่าค่อนข้างคงที่ ไม่เพิ่มขึ้นมากเหมือนช่วงแรกของเวลาการผสม ก็เป็นเพราะว่า เมื่อเวลาการผสมเพิ่มขึ้น ดังที่กล่าวแล้วว่า คอนกรีตจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น การที่อุณหภูมิของคอนกรีตเพิ่มขึ้นนี้ทำให้คอนกรีตเสียดกำลังไปบ้าง ทั้งนี้เพราะ (10) คอนกรีตที่มีอุณหภูมิสูงในขณะที่เกิดการก่อตัว จะทำให้ปฏิกิริยาของซีเมนต์กับน้ำในระยะแรกเป็นไปอย่างรวดเร็ว จึงไม่มีเวลาพอที่ซีเมนต์เจลที่เกิดขึ้นจะกระจายออกจากอนุภาคซีเมนต์ และตกตะกอนอย่างสม่ำเสมอในช่องว่างของเพสต์ได้ทัน เหมือนกรณีที่อัตราการทำปฏิกิริยาเป็นไปอย่างปกติ ดังนั้นซีเมนต์เจลที่เกิดขึ้นพร้อมกันเป็นจำนวนมากนี้จะเกาะอยู่รอบอนุภาคซีเมนต์ ทำให้ปฏิกิริยาไฮเดรชันที่จะเกิดขึ้นต่อไป ดำเนินไปได้ช้าและลำบากขึ้น นอกจากนี้ ยังทำให้โครงสร้างทางฟิสิกส์ของซีเมนต์เจลที่เกิดขึ้นเป็นโครงสร้าง เบื้องต้น มีรูพรุนสูง จนกระทั่งซีเมนต์เจลที่เกิดต่อมาไม่สามารถจะเติมช่องว่างที่เป็นรูพรุนเหล่านี้ให้เต็มได้ บ้างทั้งสองประการนี้เป็นสาเหตุทำให้อัตราส่วนระหว่าง เจลกับช่องว่างลดลง หรือ กำลังอัดของคอนกรีตลดลง

การที่กำลังอัดของคอนกรีตลดลงนี้ มีผลต่อเมื่อคอนกรีตถูกกวนอยู่ในโมเป็นระยะเวลาหนึ่ง และคอนกรีตไม่สามารถคายความร้อนที่เพิ่มขึ้นอย่างมากจากปฏิกิริยาไฮเดรชัน การเสียดทาน และอุณหภูมิโดยรอบ ได้ทันจนกระทั่งถึงเวลาก่อตัว แต่อัตราการลดของกำลังอัดของคอนกรีตนี้ ก็ยังไม่มากไปกว่า อัตราการเพิ่มของกำลังอัดของคอนกรีตจากสาเหตุแรกที่ได้อธิบายมาแล้ว จึงทำให้กำลังอัดของคอนกรีตในช่วงหลังของเวลาการผสม มีค่าค่อนข้างคงที่โดยมีแนวโน้มไปในทางที่จะเพิ่มค่าขึ้นเล็กน้อย

ส่วนการที่ส่วนผสมซึ่งมีปริมาณปูนซีเมนต์สูงกว่า จะมีกำลังอัดเพิ่มขึ้นในช่วงแรกของเวลาการผสมน้อยกว่า ส่วนผสมที่มีปริมาณปูนซีเมนต์ต่ำกว่านั้น ก็สอดคล้องกับเหตุผลที่ได้กล่าวมาแล้ว คือ ส่วนผสมซึ่งมีปริมาณปูนซีเมนต์สูงกว่า ก็ย่อมจะให้ความร้อนอันเนื่องมาจากปฏิกิริยาไฮเดรชันปริมาณที่มากกว่า ทำให้อัตราส่วนระหว่างอิทธิพลของอุณหภูมิคอนกรีต กับอิทธิพลของการระเหยของน้ำเพิ่มขึ้นเล็กน้อย คอนกรีตที่มีปริมาณปูนซีเมนต์สูง จึงมีกำลังอัดเพิ่มขึ้นน้อยกว่า คอนกรีตที่มีปริมาณซีเมนต์ต่ำกว่า

4.3 วิเคราะห์อิทธิพลของการผสมซ้ำ

4.3.1 อิทธิพลของการผสมซ้ำที่มีต่อกำลังอัดของคอนกรีต จากผลการทดลองพบว่า กำลังอัดของตัวอย่างคอนกรีตจะลดลง เมื่อเติมน้ำเข้าไปเพื่อควบคุมให้การยุบมีค่าคงที่ โดยมีอัตราการลดลงเกือบจะมีความสัมพันธ์เป็นเส้นตรงกับเวลาการผสมที่เพิ่มขึ้น แต่ถาพิจารณาเฉพาะจุดแล้ว ปริมาณที่ลดลงของกำลังอัดของตัวอย่างคอนกรีต จะไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับปริมาณน้ำที่เติมเข้าไปก่อนที่จะเก็บตัวอย่างคอนกรีตนั้นๆ อิทธิพลของการผสมซ้ำดังกล่าวสามารถอธิบายได้ดังนี้ คือ เป็นที่ทราบกันดีว่า ค่าการยุบนั้นเป็นค่าที่ใช้วัดความชื้นเหลือของคอนกรีต ดังนั้นจึงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับปริมาณน้ำในคอนกรีตสด ทั้งนี้มีผู้พบว่า⁽¹¹⁾ การเปลี่ยนแปลงในความชื้นเหลือของคอนกรีต ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำในคอนกรีตสดเพียงอย่างเดียว จะมีค่าเท่ากันโดยไม่ต้องคำนึงถึงส่วนผสมของคอนกรีต ดังนั้น ถาพิจารณาเพียงผิวเผินแล้ว เมื่อควบคุมการยุบของคอนกรีตผสมเสร็จให้มีค่าคงที่แล้ว ปริมาณน้ำในส่วนผสมก็ควรจะคงที่ด้วย นั่นคือ กำลังอัดของคอนกรีตก็ควรจะคงที่ไม่ลดลงตามผลการทดลอง แต่การที่กำลังอัดของคอนกรีตลดลงนั้น เป็นเพราะมีสาเหตุที่ทำให้ส่วนผสมรวมทั้งสภาพของวัสดุผสมในคอนกรีตเปลี่ยนแปลงไปด้วย กล่าวคือ

1. ในกรณีที่คอนกรีตมีค่าการยุบลดลง เนื่องจากน้ำในคอนกรีตสดบางส่วนระเหยออกไปเพียงอย่างเดียวแล้ว การเติมน้ำเพื่อชดเชยส่วนที่ระเหยไป ก็ควรจะทำให้การยุบกลับมีค่าคงเดิม และกำลังอัดของคอนกรีตก็คงจะไม่เปลี่ยนแปลง แต่สำหรับคอนกรีตผสมเสร็จที่มีการยุบลดลง เนื่องจากถูกกวนอยู่ในไม่ผสมเป็นเวลานาน

นั้น คงได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อที่ 4.2.1 ว่า สาเหตุไม่ได้เกิดจากการระเหยของน้ำในส่วนผสมเพียงอย่างเดียว แต่เนื่องมาจากซีเมนต์เจ็ลที่เกิดจากปฏิกิริยาไฮเดรชันที่มีสมบัติที่ต้องการปริมาณน้ำเพื่อเคลือบผิวเพิ่มขึ้น (เพื่อให้ความชื้นเหลือคงเดิม) ด้วย ดังนั้น การเติมน้ำเพื่อทำให้คอนกรีตมีความชื้นเหลือคงที่ จึงทำให้ปริมาณน้ำในซีเมนต์เพสต์เพิ่มขึ้น หรืออัตราส่วนเจ็ลต่อช่องว่างในซีเมนต์เพสต์ลดลง ซีเมนต์เพสต์และคอนกรีตที่เกิดจากซีเมนต์เพสต์จึงกล่าวถึงมีกำลังอัดลดลง

2. นอกจากขั้นการกวนคอนกรีตผสมเสร็จอยู่ในโมดผสมเป็นเวลานาน จะทำให้ส่วนขนาดคละของมวลรวมผสมในคอนกรีตละเอียดลง (ดูหัวข้อที่ 4.2.1) สำหรับส่วนผสมซึ่งมีปริมาณซีเมนต์คงที่ คอนกรีตที่มวลรวมผสมมีส่วนขนาดละเอียดย่อมต้องการปริมาณน้ำมากกว่า คอนกรีตที่มวลรวมผสมมีส่วนขนาดละเอียดหยาบ เพื่อให้ส่วนผสมมีความชื้นเหลือเท่ากัน ดังนั้นการเติมน้ำเพื่อชดเชยอิทธิพลเนื่องจากมวลรวมผสมมีส่วนขนาดละเอียดละเอียดลงนี้ ก็เช่นเดียวกัน จะทำให้คอนกรีตมีกำลังอัดลดลงด้วย

3. สาเหตุประการสุดท้ายนี้ เกิดจากอิทธิพลของอุณหภูมิของอากาศในสนาม และอุณหภูมิของคอนกรีตที่มีต่อความชื้นเหลือของคอนกรีต สำหรับอิทธิพลของอุณหภูมิของอากาศในสนามนั้นได้พบว่า⁽¹²⁾ คอนกรีตที่มีส่วนผสมเดียวกัน (รวมทั้งปริมาณน้ำด้วย) เมื่อผสมในขณะที่อุณหภูมิของอากาศในสนามสูงกว่า จะมีค่าการยุบน้อยกว่า เมื่อผสมในขณะที่อุณหภูมิของอากาศในสนามต่ำกว่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเมื่ออุณหภูมิของอากาศในสนามสูงขึ้น ปริมาณน้ำในส่วนผสมจะต้องเพิ่มขึ้น เพื่อให้คอนกรีตมีความชื้นเหลือคงเดิม ส่วนอิทธิพลเนื่องจากอุณหภูมิของคอนกรีตก็เช่นเดียวกัน มีผู้พบว่า⁽¹³⁾ เมื่ออุณหภูมิของคอนกรีตสูงขึ้น ปริมาณน้ำคิดเป็นร้อยละที่ต้องการในการเปลี่ยนแปลงการยุบของคอนกรีตไป 1 นิ้วจะต้องเพิ่มขึ้นด้วย เมื่อหันมาพิจารณาในการทดลองจะเห็นว่า ทั้งอุณหภูมิของอากาศในบริเวณทำการทดลอง และอุณหภูมิของคอนกรีตจะสูงขึ้นตามเวลาการผสม จึงสรุปได้ว่า การเติมน้ำเพื่อเป็นการยุบของคอนกรีตที่ลดลง กลับมีค่าคงเดิมในอากาศร้อนนี้ จะทำให้ปริมาณน้ำในส่วนผสมเพิ่มขึ้น คอนกรีตจึงมีกำลังอัดลดลง

จากเหตุผลทั้ง 3 ประการข้างต้น กำลังอัดของคอนกรีตก็ควรจะมีค่า

ลดลง เป็นลำดับตามเวลาการผสม และควรจะมีความสัมพันธ์กับปริมาณน้ำที่เติมเข้าไป ก่อนที่จะเก็บตัวอย่างนั้นๆ ด้วย แต่เหตุที่ผลการทดลองไม่สอดคล้องกับผลในประการหลังก็เป็นเพราะ โดยปกติเมื่อเติมน้ำเพิ่มเข้าไปในโมผสมแล้ว มาตรฐานของ ASTM C94 กำหนดให้หมุนโมผสมต่อด้วยอัตราเร็วที่ใช้ผสมอย่างน้อย 20-30 รอบ จึงจะถือว่า คอนกรีตในโมผสมได้ผสมเข้ากันดีกับน้ำที่เติมเข้าไปใหม่ แต่ในการทดลองซึ่งกระทำตามสภาพการทำงานจริงๆ ในสนาม จากตารางที่ 3.14 และ 3.15 จะพบว่า หลังจากเติมน้ำเข้าไปแล้ว ก่อนจะเก็บตัวอย่างคอนกรีตนั้น หมุนโมผสมต่อด้วยอัตราเร็วที่ใช้ผสมเพียง 10-15 รอบเป็นส่วนใหญ่ คอนกรีตยังไม่ทันผสมเข้ากันดีกับน้ำที่เติมเข้าไปใหม่ จึงทำให้ดูเหมือนว่า ปริมาณน้ำที่เติมเข้าไปไม่มีความสัมพันธ์กับกำลังอัดของคอนกรีตที่ลดลง

4.3.2 อิทธิพลของการผสมน้ำที่มีต่อลักษณะของคอนกรีตสด เป็นเช่นเดียวกับอิทธิพลของเวลาการผสม คือ คอนกรีตสดจะเปลี่ยนสภาพจากคอนกรีตที่ค่อนข้างอ่อนทราย ไปเป็นคอนกรีตสดที่ค่อนข้างแก่ทราย เมื่อเวลาการผสมเพิ่มขึ้น สำหรับสาเหตุก็คงได้กล่าวมาแล้วในเรื่องอิทธิพลของเวลาการผสม (หัวข้อที่ 4.2.2) คือ มวลรวมในส่วนผสมบางส่วนจะขัดสีกันเอง และบางส่วนจะเสมือนถูกรบกวนโดยแผ่นกั้นผสมในโมผสม ทำให้ส่วนขนาดละเอียดของมวลรวมผสมนั้นละเอียดลง คอนกรีตที่ถูกกวนอยู่ในโมผสมเป็นเวลานาน จึงมีสภาพค่อนข้างแก่ทราย