



บทที่ 3

คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในงาน

การเลือกใช้วัสดุเพื่อนำไปใช้สร้างอุปกรณ์รับแสงอาทิตย์ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรู้ถึงคุณสมบัติทางแสงอาทิตย์ของวัสดุ เพื่อนำไปใช้ออกแบบและสร้างอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพในราคาถูก ในบทนี้กล่าวถึงคุณสมบัติทางแสงและการศึกษาทดลองวัดคุณสมบัติของวัสดุ

สัมประสิทธิ์การกุกกิ้นและสัมประสิทธิ์การคายความร้อน

สัมประสิทธิ์การกุกกิ้นแสงโมโนโครมาติก คือ อัตราส่วนระหว่างความเข้มของแสงโมโนโครมาติกที่ถูกกุกกิ้นบนผิวหน้าต่อความเข้มของแสงโมโนโครมาติกที่ตกกระทบผิวหน้าวัสดุนั้น

$$\alpha_{\lambda}(\mu, \phi) = I_{\lambda, \alpha}(\mu, \phi) / I_{\lambda, i}(\mu, \phi) \quad (3.1)$$

เมื่อ

α_{λ} : สัมประสิทธิ์การกุกกิ้นแสงโมโนโครมาติก

μ : $\cos(\theta)$, \cos ของมุมโพลาร์

ϕ : มุมอิมพิท

$I_{\lambda, \alpha}$: ความเข้มของแสงที่ผิว เมยาวคลื่นใดๆที่ถูกกุกกิ้น

$I_{\lambda, i}$: ความเข้มของแสงที่ความยาวคลื่นใดๆตกกระทบ

λ : ความยาวคลื่นใดๆ

สัมประสิทธิ์การกุกกิ้นโดยเฉลี่ย

$$\alpha(\mu, \phi) = \frac{\int_0^{\infty} \alpha_{\lambda}(\mu, \phi) \cdot I_{\lambda, i}(\mu, \phi) \cdot d\lambda}{\int_0^{\infty} I_{\lambda, i}(\mu, \phi) \cdot d\lambda} \quad (3.2)$$

สัมประสิทธิ์การกุกกิ้น คือ อัตราส่วนระหว่างฟลักซ์ทั้งหมดที่ถูกกุกกิ้นต่อฟลักซ์ทั้งหมดที่ตกกระทบผิวหน้าวัสดุนั้น

$$= \frac{\phi_\alpha}{\phi_i} \quad (3.3)$$

ϕ_α : พลังงานทั้งหมดที่ถูกดูดกลืน

ϕ_i : พลังงานทั้งหมดที่ตกกระทบ

สัมประสิทธิ์การคายแสงโมโนโครมาติก (ϵ_λ) คือ อัตราส่วนระหว่างความเข้มแสงโมโนโครมาติก (I_λ) วัตถุนั้นคายออกต่อความเข้มของแสงโมโนโครมาติกที่วัตถุนั้นคายออก ($I_{b\lambda}$)

$$\epsilon_\lambda(\mu, \phi) = \frac{I_\lambda(\mu, \phi)}{I_{b\lambda}(\mu, \phi)} \quad (3.4)$$

ค่าเฉลี่ยของสัมประสิทธิ์การคายของผิววัตถุทุกความยาวคลื่น

$$\begin{aligned} \epsilon(\mu, \phi) &= \frac{\int_0^\infty \epsilon_\lambda^{I_{b\lambda}}(\mu, \phi) d\lambda}{\int_0^\infty I_{b\lambda} d\lambda} \\ &= \frac{1}{I_{b0}} \int_0^\infty \epsilon_\lambda^{I_{b\lambda}}(\mu, \phi) d\lambda \quad (3.5) \end{aligned}$$

โดยทั่วไปสำหรับ non-selective แล้ว $\alpha = \epsilon$

สัมประสิทธิ์การส่งผ่านของวัสดุ (τ) คือ อัตราส่วนระหว่างพลังงานการส่องสว่างที่ผ่านวัสดุต่อพลังงานที่ตกกระทบวัสดุนั้น

$$\tau = \frac{\phi_t}{\phi_i} \quad (3.6)$$

$$\rho + \alpha + \tau = \frac{\phi_r}{\phi_i} + \frac{\phi_\alpha}{\phi_i} + \frac{\phi_t}{\phi_i} = 1 \quad (3.7)$$

004612

ρ : สัมประสิทธิ์การสะท้อนแสงของวัสดุ

ϕ_r : พลังงานของแสงที่สะท้อนจากผิววัสดุ


ϕ_t : พลังงานของแสงที่ส่งผ่าน

ϕ_α : พลังงานของแสงที่ถูกดูดกลืน

ϕ_i : พลังงานของแสงที่ตกกระทบผิววัสดุ


การสะท้อนแสงและการส่งผ่านแสงของวัสดุอาจเป็นแบบโดยตรงหรือแบบกระจายหรือมีลักษณะทั้งแบบรวมกัน รูป 3.1 แสดงลักษณะการสะท้อนแสงและการส่งผ่านของวัสดุแบบต่างๆ

1. แบบสะท้อนแสงหรือส่งผ่านแสง โดยตรง
2. แบบสะท้อนแสงหรือส่งผ่านแสงแบบกระจาย
3. แบบสะท้อนแสงหรือส่งผ่านแสง โดยตรงรวมกับแบบกระจาย



รูป 3.1 ภาพแสดงการสะท้อนแสงบนพื้นผิว

รูป 3.2 แสดงการสะท้อนแสงบนพื้นผิวที่มุมตก θ_i และมุมสะท้อน θ_r



รูป 3.2 ภาพแสดงการสะท้อนแสง

ตาราง 3.1 แสดงค่าสัมประสิทธิ์การคายความร้อนของวัสดุ

พื้นผิว	สัมประสิทธิ์การคายความร้อน (ϵ)
แอสเบสตอส	0.96
อิฐ	0.93
คินเผา	0.75
คอนกรีต	0.94
แก้ว	0.94
สีต่างๆ	0.90 - 0.98
อากาศ	1.00 - 1.10
ปูนพลาสติกเทอร์	0.91
Roofing-Paper	0.91
น้ำ, น้ำแข็ง	0.97
หญ้า	0.95
เหล็กกล้าวาล์วไนซ์	0.23
อลูมิเนียมเก่า	0.19

ผิวสะท้อนแสง

วัสดุที่ใจทำผิวสะท้อนแสงของอุปกรณ์รวมแสงอาทิตย์จะต้องมีสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสง—
โดยตรง (Specular Refletance) สูงสำหรับแสงอาทิตย์และผิวเรียบเป็นมัน ผิววัสดุ
ที่โชกกันส่วนใหญ่เป็นเงินหรืออลูมิเนียมบริสุทธิ์ตามบนกระจกหรือแผ่นครีโอลิโอสหรือแผ่นอลูมิเนียม—
อโนดโคทพื้นผิวเรียบเป็นมัน สัมประสิทธิ์การสะท้อนแสงโดยตรงของผิวนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและ
ความเรียบของผิว ซึ่งอาจตรวจดูคล้ายตาเหมือนกระจกเงาหรือวัตถุอย่างละเอียดทางแสงได้
สัมประสิทธิ์การสะท้อนแสงของผิวหน้าใด ๆ โดยทั่วไปขึ้นอยู่กับความยาวคลื่นของแสง
และ มุมตกกระทบ อาจแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ การสะท้อนแสงโดยตรง และการสะท้อน
แสงแบบกระจาย ซึ่งกำหนดความสัมพันธ์


$$\rho = \rho_s + \rho_d \quad (3.8)$$

สัมประสิทธิ์การสะท้อนแสง โดยตรง

$$\rho_s = \frac{\int_0^\infty \rho_{sr} \phi_{r,i} d\lambda}{\int_0^\infty \phi_{r,i} d\lambda} \quad (3.9)$$

สัมประสิทธิ์การสะท้อนแสง ρ และสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสงโดยตรง ρ_s ของตัวอย่างที่ทำ
ขึ้น ทดลองวัดโดยใช้หลอดโปรเจกเตอร์มุมของแสงคกสามองศา สัมประสิทธิ์การสะท้อนแสง
ขณะเริ่มทำการทดสอบและเมื่อทดสอบความทนทานคือกิน้ำอากาศแล้วระยะหนึ่ง " แสง โดยกา-
ราง 4.2, 4.3 และยั้งรวมทั้งค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืน นอกจากนั้นยังแสดงอยู่ในรูปของกราฟ
รูป 4.3 ¹ "

¹ ประโมทย์ อุดมไพฑูริย์. " การศึกษาและพัฒนาวัสดุเพื่อใช้ทางแสงสว่างและแสงอาทิตย์. "
ในการประชุมทางวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 1. มิถุนายน 2521



รูป 3.3 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธ์การสะท้อนแสงของพืชกับเวลา(วัน)

ตารางที่ 3.2 แสดงค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนและสัมประสิทธิ์การคูณกลับ

ตัวอย่าง	สัมประสิทธิ์การสะท้อน (r)	สัมประสิทธิ์การคูณกลับ(x)
อินทโคชอคูมิเนียม	0.8587	
แผนชุมชนนิเกิด	0.6730	
แผนสแตนเลสส์สัทิด	0.4607	
แผนชุมชนเงิน	0.9109	
แผนชุมชนโครเมียม	0.6440	
อคูมิเนียมฟอยล์(แผนหนา)	0.6487	
อคูมิเนียมฟอยล์(แผนบาง)	0.7508	
กระจกเงา	0.9150	
แผนชุมชนค้ำอินทโคชอคูมิเนียม		0.9260
แผนชุมชนค้ำ		0.9513
แผนอควิลิคพลาสติกค้ำ		0.9480

ตารางที่ 3.3 แสดงค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสงของวัสดุ

ตัวอย่าง	0 วัน		190 วัน	
	p	p_s	p	p_s
อินทโคชอคูมิเนียม	0.859	0.838	0.835	0.813
แผ่นชมพูนิเกิล	0.673	0.663	0.538	0.475
แผ่นชมพูโครเมียม	0.644	0.613	0.475	0.425
สแตนเลสสตีล	0.461	0.40	0.500	0.388
แผ่นชมพูเงิน	0.911	0.89	0.15	0.02
กระจกเงา	0.915	0.89	0.91	0.89