

6.1 สรุปผลการวิศว

จากการวิศวพบร&

(1) เฟอร์โรซีเมนต์ชั้ง เป็นวัสดุที่เหมาะสมสำหรับประเภทค่ากำลังฟื้นฟู สามารถใช้ทำสังเก็บน้ำร้อนได้ดี ราคาต่ำหน่วยของสังเก็บน้ำร้อนเฟอร์โรซีเมนต์ขนาดความจุ 200 ลิตร ที่สร้างขึ้นในห้องทดลองมีราคาถูกกว่าสังเก็บน้ำร้อนทำด้วยเหล็กไอลูมิเนียมขนาดความจุเท่ากันอยู่ประมาณ 4 เท่า และสังเก็บน้ำร้อนที่ใช้ในการกักเก็บน้ำธรรมชาติก็ถูกกว่าสังเก็บน้ำที่ๆ ไป เช่น สังเก็บกากลสังกะสี สังเก็บอลูมิเนียมไฟเบอร์กลาสและสังเก็บคอนกรีตเลริมเหล็ก

(2) จากการทดลอง เก็บน้ำร้อนของสังเก็บน้ำร้อนเฟอร์โรซีเมนต์เลริมลดตามข่ายล่องขั้นต่ำสุด คิดเป็นค่าที่น้ำที่ผิวน้ำเพาะและอัตราล่วงปริมาณของลวดตาข่ายต่ำกว่าที่ผู้รับผิดชอบแนะนำไว้พบว่าสังเก็บน้ำไม่เกิดรอยขีมของน้ำและรอยแตกร้าวเมื่อเก็บน้ำร้อน 70 องศาเซลเซียล และเมื่อให้เก็บน้ำไว้วาյในสังเก็บน้ำ 4 เดือนที่อุณหภูมิห้อง ก็ไม่เกิดรอยขีมของน้ำและรอยแตกร้าว เช่นเดียวกัน

(3) ความสามารถในการเก็บความร้อนของสังเก็บน้ำร้อนเฟอร์โรซีเมนต์ จากการทดลองหุ้มฉนวนด้วยโพลีโพลีไตรนิทริออกาส พบร& ฉนวนหั้งล่องให้ผลที่น่าพอใจ โดยสามารถเก็บน้ำร้อนที่อุณหภูมิประมาณ 70 องศาเซลเซียล ในเวลา 24 ชั่วโมง อุณหภูมิของน้ำร้อนภายในสังเก็บน้ำสูงกว่า 50 องศาเซลเซียล ซึ่งร้อนเพียงพอสำหรับการใช้ล่ออยู่ในวันต่อไป แต่ถ้าหากไม่หุ้มฉนวนแล้ว อุณหภูมิของน้ำร้อนจะลดลงต่ำกว่า 40 องศาเซลเซียล

(4) จากการทดลองความสามารถในการเก็บความร้อนของสังเก็บน้ำเฟอร์โรซีเมนต์หุ้มฉนวนด้วยโพลีโพลีไตรนิทริออกาส พบร& ฉนวนของช่องอากาศมีความสามารถในการกันความร้อนได้ใกล้เคียงกับโพลีโพลีไตรนิทริออกามาก ในเวลา 24 ชั่วโมง อุณหภูมิของน้ำ

ร้อนภายในสังกัดหุ้มด้วยฉนวนอากาศ จะต่ำกว่าการหุ้มฉนวนด้วยโพเมโพลีไตรีนเพียง 4.8% ในด้านราคายังคงที่ไข้ความเป็นฉนวนจะถูกกว่าการใช้โพเมโพลีไตรีนเป็นฉนวนอยู่ 6.8%

(5) การทดลองหาความแข็งแรงของสังเก็บความต้านทานด้วยเครื่องอัดอากาศ พบว่า สังเก็บน้ำร้อนเฟอร์โรซิเมนต์ที่เลริมลวดตาข่ายล่องชั้นจำนวนต่ำสุด สามารถรับความต้านทานในสังกัดสูงสุด 9 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว หรือ 0.63 กก./ตร.ซม. ซึ่งถ้าหากศักดิ์เป็นค่าความคืบในแนวรอบสังแล้วจะสูงกว่าความคืบในแนวรอบสังเก็บซึ่งเนื่องจากอุณหภูมิของน้ำร้อนและแรงต้านลักษณะของน้ำอยู่ 30% ซึ่งศักดิ์ล่วงปลดลดร้อย เพียงพอในการใช้งานเป็นสังเก็บน้ำร้อน

(6) ในการทดลองอัดความต้านทานความแข็งแรงของสังเก็บน้ำเฟอร์โรซิเมนต์ที่เลริมด้วยลวดตาข่ายจำนวนล่องชั้นและสีขัน พบร้าคำความคืบตอนแตกกร้าวเริ่มแรก (σ_{cr}) ของผังสังเก็บต่ำกว่าคำที่ให้ไว้โดยทฤษฎีและสูตรล่าเร็วมาก เป็นเพราะว่าผู้สร้างสังเก็บไม่มีความชำนาญพอ การจับอัดบุนสิงไม่อารจะแน่นเท่าที่ควร โดยสังเกตจากการอยแตกกร้าวของสังเก็บจากการทดลองอัดความต้าน พบร้า สังเก็บรอยแตกกร้าวเป็นเฉพาะแห่งไม่ทั่วทั้งสังเก็บ และลงว่าผังสังเก็บ ก่อสังกัดสูงและล้มไม่เหลือ เนื่องจากสังเก็บรับความต้านทานในสังกัดสูง ๆ จำต้องมีผลลัพธ์ที่ก่อสังกัดสูงและล้มไม่เหลือ เฟอร์โรซิเมนต์สิงไม่เหมาะสมกับการใช้ในชนบทซึ่งหายากที่มีสมรรถนะดียาก วิกฤติ การออกแบบจะต้องเลริมลวดตาข่ายเพิ่มจำนวนชั้นมากขึ้น ทำให้ต้นทุนของสังเก็บเฟอร์โรซิเมนต์สูง ยืนมาก

6.2 ข้อเสนอแนะในการวิสัยขั้นต่อไป

ควรศึกษาวิสัยในขั้นต่อไปดังนี้

- (1) ผลของอัตราล่วนความสูงของสังเก็บขนาดเล็กคู่นึงก่อตัวของสังเก็บมีต่อ Thermal Characteristics และคำที่เหมาะสมล่มล้ำหรับการใช้งาน
- (2) ทดลองใช้ ซังข้าวโพดอัด แกลบ พางข้าวหรือ Stramit Board เป็นฉนวนหุ้มสังเก็บ

(3) ศึกษาทฤษฎีและหาสูตรรับแรงดึงของ เฟอร์โรซีเมนต์ เพื่อให้ได้ผลไกล์ศัยฯ
กับการทดลอง โดยเฉพาะในการนึ่งค่าพื้นที่ผิวน้ำเพาะของลวดตาก่ายตัว ๆ