



### 2.1 ขนาดความจุของถังเทียบกับจำนวนผู้ใช้

Narinder<sup>(21)</sup> แนะนำว่า ขนาดความจุของถังควรจะมีมากกว่าปริมาณน้ำร้อนที่ไหลผ่านเต็มความสามารถของแผงดูดความร้อน (Absorber) ของระบบเครื่องทำน้ำร้อนด้วยแสงอาทิตย์อยู่ประมาณ 25 ลิตร โดยพื้นที่ 1 ตารางเมตรของแผงดูดความร้อนสามารถทำให้น้ำปริมาตร 50 ลิตร ร้อนได้ถึงอุณหภูมิประมาณ 60 องศาเซลเซียส ในเวลาหนึ่งวันในประเทศไทย และจากการพิจารณาสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย พอดีประมาณปริมาณการใช้น้ำร้อนต่อคนต่อวันเป็น 20 ถึง 50 ลิตร เปรียบเทียบกับการใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกาเฉลี่ย 50 ถึง 100 ลิตร ต่อคนต่อวัน ข้อสำคัญคือการออกแบบขนาดความจุของถังให้พอดีที่จะเก็บน้ำร้อนไว้ที่อุณหภูมิหนึ่งที่ต้องการ ซึ่งสามารถจะนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องนำไปผสมกับน้ำเป็นอีก

ในงานวิจัยนี้ได้ออกแบบขนาดความจุของถังเก็บน้ำร้อนขนาด 200 ลิตรขึ้น ซึ่งสามารถเก็บน้ำร้อนไว้ใช้สำหรับครอบครัวหนึ่งซึ่งมีสมาชิก 4-5 คน

### 2.2 ทฤษฎีที่ใช้ในการออกแบบถัง

#### 2.2.1 ทฤษฎีที่ใช้ในการหาแรงภายใน

ลักษณะของถังที่ออกแบบเป็นโครงสร้าง เฟอร์โรซีเมนต์รูปทรงกระบอกกลม ที่มีฝาปิดหัวท้ายหนาและหล่อติดกันเป็นเนื้อเดียวกัน การวิเคราะห์ใช้ทฤษฎีอีลาสติคและสมมติว่าสภาพขอบของถังที่ติดกับฝา เป็นแบบยึดแน่น ดังนั้นถ้าถังมีรัศมี  $a$  ความสูง  $L$  ความหนา  $t_w$  และมีความดันภายในถังเป็น  $p$  ตามรูปที่ 2.1 แล้ว จะเขียนสมการดิฟเฟอเรนเชียลของการเคลื่อนที่ได้ดังนี้<sup>(22)</sup>

$$\frac{d^4 w}{dx^4} + 4\beta^4 w = -\frac{p}{D} \quad (2.1)$$

โดยที่  $w$  = ระยะโก่งในแนวตั้งฉากกับทิศทาง  $x$

$$\beta = \sqrt[4]{\frac{3(1-\nu^2)}{a^2 t_w^2}} \quad \text{และ} \quad D = \frac{Et_w^3}{12(1-\nu^2)}$$

คำตอบทั่วไปของสมการที่ (2.1) คือ

$$w = \exp(\beta x) [C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x] + \exp(-\beta x) [C_3 \cos \beta x + C_4 \sin \beta x] - \frac{pa^2}{Et_w} \quad (2.2)$$

จากการแทนค่า  $\exp(\beta x) = \cosh \beta x + \sinh \beta x$  และ  $\exp(-\beta x) = \cosh \beta x - \sinh \beta x$

$$\text{จะได้ } w = A_1 \sin \beta x \sinh \beta x + A_2 \sin \beta x \cosh \beta x + A_3 \cos \beta x \sinh \beta x + A_4 \cos \beta x \cosh \beta x - \frac{pa^2}{Et_w} \quad (2.3)$$

เนื่องจากค่าระยะโก่งในแนวตั้งฉากกับทิศทาง  $x$  จะต้องลู่มาตรงกับแกนสัมผัสกับผนัง

ผ่านจุด 0 ดังนั้นเทอมที่เป็นฟังก์ชันคี่ กล่าวคือ  $A_2 \sin \beta x \cosh \beta x$  และ  $A_3 \cos \beta x \sinh \beta x$  ต้อง

เท่ากับศูนย์ นั่นคือ  $A_2$  และ  $A_3$  ต้องเท่ากับศูนย์ สภาวะขอบของโครงสร้างที่ต้องพิจารณาอีก 2 อัน

$$\text{คือ } w\left(\pm \frac{L}{2}\right) = 0 \quad \text{และ} \quad \frac{dw}{dx}\left(\pm \frac{L}{2}\right) = 0$$

$$\text{จะได้ } w = A_1 \sin \beta x \sinh \beta x + A_4 \cos \beta x \cosh \beta x - \frac{pa^2}{Et_w} \quad (2.4)$$

$$\text{โดยที่ } A_1 = \frac{2pa^2}{Et_w} \left[ \frac{\sin \alpha \cosh \alpha - \cos \alpha \sinh \alpha}{\sin 2\alpha + \sinh 2\alpha} \right] \quad (2.5)$$

$$A_4 = \frac{2pa^2}{Et_w} \left[ \frac{\cos \alpha \sinh \alpha + \sin \alpha \cosh \alpha}{\sin 2\alpha + \sinh 2\alpha} \right] \quad (2.6)$$

$$\text{และ } \alpha = \frac{Bl}{2} \quad (2.7)$$

ค่าแรงภายในต่าง ๆ หาได้จาก

$$M_x = -D \frac{d^2 w}{dx^2} = -2DB^2 \left[ A_1 \cos \beta x \cosh \beta x - A_4 \sin \beta x \sinh \beta x \right]$$

$$M_\theta = \nu M_x \quad (2.8)$$

$$N_\theta = \frac{-Et_w}{a} = \frac{-Et_w}{a} \left[ A_1 \sin \beta x \sinh \beta x + A_4 \cos \beta x \cosh \beta x \right] + pa$$

$$Q_x = \frac{-Dd^3 w}{dx^3} = -2DB^3 \left[ -(A_1 + A_4) \sin \beta x \cosh \beta x + (A_1 - A_4) \cos \beta x \sinh \beta x \right]$$

### 2.2.2 ทฤษฎีการรับแรงดึงของ เฟอร์โรซีเมนต์

จากผลการศึกษาพฤติกรรมของ เฟอร์โรซีเมนต์ในการรับแรงดึงที่ผู้วิจัยต่าง ๆ กระทำมาพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยแรงดึงกับความเครียดของ เฟอร์โรซีเมนต์สามารถ idealize ได้เป็นความสัมพันธ์เชิงเส้นสามช่วงดังแสดงในรูปที่ 2.2<sup>(23)</sup> ในช่วงที่หนึ่งวัสดุ เฟอร์โรซีเมนต์ทั้งลวดตาข่ายและซีเมนต์มอร์ตาร์ยึดไปพร้อมกันโดยมีค่า โมดูลัสความยืดหยุ่นเป็น  $E_t$  จนกระทั่งถึงจุดแตกกร้าวของซีเมนต์มอร์ตาร์ซึ่ง เรียกว่าความเค้นแตกกร้าว เริ่มแรกของ เฟอร์โรซีเมนต์ รอยแตกกร้าวอาจจะมองเห็นหรือไม่เห็นด้วยตาเปล่าก็ได้ ช่วงที่สองเริ่มต้นเมื่อซีเมนต์มอร์ตาร์เกิดรอยแตกกร้าวแล้ว แรงกระทำทั้งหมดจะถูกถ่ายโอนให้ลวดตาข่ายรับแต่เพียงลำพังทำให้ความชันของ เส้นกราฟลดลงโดยมีค่า โมดูลัสความยืดหยุ่นเป็น  $E_{cr}$  ซึ่ง เท่ากับค่า โมดูลัสความยืดหยุ่นของลวดตาข่าย ช่วงที่สามเป็นช่วงที่ลวดตาข่ายอยู่ในช่วงคลาก (Yielding Regime)

ความเค้นที่เกิดรอยแตกกร้าว เริ่มแรกของ เฟอร์โรซีเมนต์ เป็นตัวกำหนดในการ ออกแบบดึง ใ้กับน้ำเพราะที่จุดเกิดรอยแตกกร้าว เริ่มแรกนั้นจะทำให้น้ำรั่วออกจากถัง Beuzkladov

ฯ (5) และ Naaman และ Shah<sup>(24)</sup> ได้พบว่าความเค้นตอนแตกกร้าว เริ่มแรกของ

เฟอร์โรซีเมนต์รับแรงดึง เป็นสัดส่วนขึ้นอยู่กับค่าพื้นที่ผิวจำเพาะ (Specific Surface) ของ  
 ลวดตาข่ายที่เสริม Naaman<sup>(6)</sup> ได้เสนอลู่สูตรสำเร็จสำหรับหาค่าความเค้นตอนแตกเร็วเริ่มแรก  
 ดังนี้

$$\sigma_{cr} = 140S_{RL} + \sigma_{mu} \quad \text{ปอนด์ต่อตารางนิ้ว} \quad (2.9)$$

โดยที่  $S_{RL}$  เป็นค่าพื้นที่ผิวจำเพาะของลวดตาข่ายในทิศทางของแรงกระทำ หน่วยเป็น นิ้ว<sup>2</sup>/นิ้ว<sup>3</sup>  
 ซึ่งให้นิยามว่าเป็นอัตราส่วนของพื้นที่ผิวของลวดตาข่ายเสริมในทิศทางของแรงกระทำต่อหน่วย  
 ปริมาตรของวัสดุประกอบ นั่นคือ

$$S_{RL} = \frac{\pi dn}{S_f t_w} \quad (2.10)$$

เมื่อ  $d$  = ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นลวด  $n$  = จำนวนชั้นของลวดตาข่าย  $S_f$  = ขนาดตา  
 ข่ายของลวดตาข่ายและ  $t_w$  = ความหนาของเฟอร์โรซีเมนต์ ล้วน  $\sigma_{mu}$  เป็นค่าความเค้นประลัยของ  
 ซีเมนต์มอร์ตาร์ หน่วยเป็นปอนด์ต่อตารางนิ้ว

Broutman และ Krock<sup>(17)</sup> ได้แสดงการวิเคราะห์หาความเค้นของวัสดุประกอบ  
 โดยสมมติว่ามีการยึดเหนี่ยวโดยสมบูรณ์ระหว่างวัสดุประกอบ ดังนั้นสำหรับแท่งปริซึมรับแรงดึงใน  
 แนวแกนซึ่งเสริมลวดตาข่ายหลักในแนวขนานกับแรงดึง จะได้ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นในวัสดุ  
 ประกอบดังนี้

$$\sigma_c A_c = \sigma_m A_m + \sigma_f A_{fL} \quad (2.11)$$

โดยที่  $\sigma_c$ ,  $\sigma_m$  และ  $\sigma_f$  เป็นค่าความเค้นของเฟอร์โรซีเมนต์ ซีเมนต์มอร์ตาร์ และลวดตาข่าย  
 ตามลำดับและ  $A_c$ ,  $A_m$  และ  $A_{fL}$  เป็นค่าพื้นที่หน้าตัดของเฟอร์โรซีเมนต์ ซีเมนต์มอร์ตาร์และลวด  
 ตาข่ายตามลำดับ สมการ (2.11) สามารถแสดงได้ในเทอมของค่าอัตราส่วนปริมาตร (Volume  
 fraction) ของวัสดุประกอบดังนี้

$$\sigma_c = \sigma_m V_m + \sigma_f V_{fL} \quad (2.12)$$

โดยที่  $V_m$  และ  $V_{fL}$  เป็นอัตราส่วนปริมาตรของซีเมนต์มอร์ตาร์และลวดตาข่ายในทิศทางของแรง

กระทำซึ่งให้นิยามว่า เป็นอัตราส่วนของปริมาตรของซีเมนต์มอร์ตาร์หรือลวดตาข่ายในทิศทางของแรงกระทำต่อหน่วยปริมาตรของวัสดุประกอบ นั่นคือ

$$V_{fL} = \frac{\pi d^2 n}{4S_f t_w} \quad (2.13)$$

และ  $V_m + V_{fL} = 1 \quad (2.14)$

นอกจากนี้ค่าพื้นที่ผิวจำเพาะกับค่าอัตราส่วนปริมาตรของลวดตาข่ายยังมีความสัมพันธ์กันดังนี้คือ

$$S_{RL} = \frac{4V_{fL}}{d} \quad (2.15)$$

จาก Hooke's law และสมมติฐานที่ว่าความเครียดของซีเมนต์มอร์ตาร์ต้องเท่ากับ ความเครียดของเฟอร์โรซีเมนต์และลวดตาข่าย จะเขียนสมการ (2.12) ได้ดังนี้

$$E_t = E_{mt} V_m + E_f V_{fL} \quad (2.16)$$

โดยที่  $E_t$ ,  $E_{mt}$  และ  $E_f$  เป็นค่าโมดูลัสความยืดหยุ่นในทิศทางของแรงดึงของเฟอร์โรซีเมนต์ ซีเมนต์มอร์ตาร์และลวดตาข่ายตามลำดับ การแตกร้าวเริ่มแรกของเฟอร์โรซีเมนต์จะเกิดขึ้นเมื่อค่าของความเค้นของเฟอร์โรซีเมนต์มีค่าเกินความเค้นแตกร้าวของซีเมนต์มอร์ตาร์ ดังนั้นค่าความเค้นที่เกิดรอยแตกร้าวเริ่มแรกของเฟอร์โรซีเมนต์หาได้จากสมการ (2.12) คือ

$$\sigma_{cr} = \sigma_{mu} V_m + \epsilon_{mu} E_f V_{fL} \quad (2.17)$$

โดยที่  $\sigma_{mu}$  เป็นค่าความเค้นประลัยของซีเมนต์มอร์ตาร์ และ  $\epsilon_{mu}$  เป็นค่าความเครียดตอนแตกร้าวของซีเมนต์มอร์ตาร์

Nathan และ Paramasivam<sup>(18)</sup> ได้เสนอสู่ตรการคำนวณค่าความเค้นตอนแตกร้าวเริ่มแรก เป็น

$$\sigma_{cr} = \sigma_s \left( \frac{A_{fL}}{A_m} \right)^{1.1} + \sigma_{ms} \quad (2.18)$$

โดยที่  $\sigma_s$  และ  $\sigma_{ms}$  เป็นค่าความเค้นที่ความเครียด 0.01% ของลวดตาข่ายและซีเมนต์มอร์ตาร์

ตามลำดับ  $A_{FL}$  เป็นพื้นที่หน้าตัดของลวดตายและ  $A_m$  เป็นพื้นที่หน้าตัดของซีเมนต์มอร์ตาร์

### 2.3 ฉนวนหุ้มถัง

เพื่อลดการสูญเสียความร้อนจากถัง เก็บความร้อนอันเนื่องมาจากการนำความร้อนและการพาความร้อน จำเป็นต้องพิจารณาการติดฉนวนหุ้มถัง ในงานวิจัยนี้อุณหภูมิของน้ำร้อนภายในถังจะค่อย ๆ ลดลงตามเวลาเนื่องจากการสูญเสียความร้อน การถ่ายเทความร้อนจะเป็นไปในสภาวะไม่คงที่ (Unsteady State) เนื่องจากปริมาตรของน้ำภายในถังมากกว่าปริมาตรของผนังถัง ในการพิจารณาการถ่ายเทความร้อนผ่านผนังถัง (และฉนวนถ้ามี) จะสมมติว่าปริมาณความร้อนที่ถ่ายเทผ่านแต่ละชั้นของวัสดุประกอบของถัง (รวมฉนวน) เท่ากันเมื่อขณะใดขณะหนึ่ง ดังนั้นจากการพิจารณารูปที่ 2.3 ซึ่งแสดงการนำและการพาความร้อนจากผิวด้านร้อนกว่า ซึ่งมีอุณหภูมิ  $T_A$  ผ่านชั้นวัสดุประกอบไปยังด้านที่เย็นกว่าซึ่งมีอุณหภูมิ  $T_B$  จะได้สมการการถ่ายเทความร้อนดังนี้

$$Q = UA (\Delta T) \quad (2.19)$$

โดยที่  $Q =$  ปริมาณความร้อนที่ถ่ายเทผ่านวัสดุประกอบ หน่วยเป็น  $\frac{\text{แคลอรี}}{\text{วินาที}}$

$U =$  สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน (Heat Transfer Coefficient)

$$= \frac{1}{\frac{1}{h_1} + \frac{\Delta x_1}{k_1} + \frac{\Delta x_2}{k_2} + \frac{\Delta x_3}{k_3} + \frac{1}{h_2}} \quad \text{หน่วยเป็น} \quad \frac{\text{แคลอรี}}{\text{ซม.}^2 \text{ วินาที } ^\circ\text{C}}$$

$\Delta x =$  ความหนาของวัสดุแต่ละชั้น หน่วยเป็น ซม.

$h =$  สัมประสิทธิ์การพาความร้อน หน่วยเป็น  $\frac{\text{แคลอรี}}{\text{ซม.}^2 \text{ วินาที } ^\circ\text{C}}$

(Convection Heat Transfer Coefficient)

$k =$  สัมประสิทธิ์การนำความร้อน หน่วยเป็น  $\frac{\text{แคลอรี}}{\text{ซม.} \text{ วินาที } ^\circ\text{C}}$

(Thermal Conductivity)

$A =$  พื้นที่ผิวของผนังที่ความร้อนผ่าน หน่วยเป็น ซม.<sup>2</sup>

$\Delta T =$  ความแตกต่างของอุณหภูมิข้างในกับข้างนอกถัง =  $T_A - T_B$  หน่วยเป็น °C

หลักการของการสมดุลย์แห่งการถ่ายเทความร้อน (Heat Transfer Balance)

กล่าวว่ ความร้อนที่เข้าในระบบลบด้วยความร้อนที่ออกจากระบบจะเท่ากับการสะสมของความร้อนในระบบ ดังนั้นถ้าพิจารณาในถัง เป็นระบบจะได้ความสัมพันธ์

$$Q_{\text{เข้า}} - Q_{\text{ออก}} = VC_p \rho \frac{dT(t)}{dt} \quad (2.20)$$

โดยที่  $V =$  ปริมาตรของน้ำร้อนภายในระบบ หน่วยเป็น ม.<sup>3</sup>

$C_p =$  ความร้อนจำเพาะของน้ำ หน่วยเป็น  $\frac{\text{แคลอรี}}{\text{กก.} \cdot ^\circ\text{C}}$

$\rho =$  ความหนาแน่นของน้ำ หน่วยเป็น  $\frac{\text{กก.}}{\text{ม.}^3}$

$T(t) =$  อุณหภูมิของน้ำร้อนภายในระบบที่เวลาใด ๆ หน่วยเป็น °C

$t =$  เวลาใด ๆ หน่วยเป็น วินาที

ในระบบที่กำลังพิจารณา (รูปที่ 2.4)  $Q_{\text{เข้า}} = 0$  และ  $T_B =$  อุณหภูมิห้องซึ่งมีค่าคงที่ ดังนั้นสมการ (2.16) เขียนได้เป็น

$$-\sum U_i A_i [T(t) - T_B] = VC_p \rho \frac{dT(t)}{dt} \quad (2.21)$$

อินทิเกรตสมการ (2.17) ได้

$$\int \frac{-\sum U_i A_i dt}{VC_p \rho} = \int \frac{1}{[T(t) - T_B]} dT(t) \quad (2.22)$$

$$-\frac{\sum U_i A_i}{VC_p \rho} t = \ln [T - T_B] + \ln C \quad (2.23)$$

โดยที่ C เป็นค่าคงที่ของการอินทิเกรต จากการพิจารณาสภาพเริ่มแรก

$$T = T_0 \quad \text{เมื่อ } t = 0 \quad (2.24)$$

จะสามารถหาความสัมพันธ์ของอุณหภูมิของน้ำร้อนภายในถังกับเวลาจากสมการ (2.23)

ได้ดังนี้

$$\frac{T - T_B}{T_0 - T_B} = \exp. \left\{ - \frac{\sum U_i A_i}{V C_p \rho} t \right\} \quad (2.25)$$

## 2.4 การออกแบบถังเก็บน้ำร้อนเพอร์โรซีเมนต์

### 2.4.1 ถังภายใต้ความดันสถิตของน้ำ

ในการเก็บน้ำร้อนของถังเพอร์โรซีเมนต์จะเกิดความเค้นภายในถังอันเนื่องมาจากความร้อนของน้ำร้อน (Temperature Stress) และความดันของน้ำ (Hydrostatic Pressure) ภายในถัง จากตัวอย่างการคำนวณในภาคผนวก ก. พบว่า สำหรับขนาดและอุณหภูมิที่ออกแบบ ถังเก็บน้ำร้อนภายใต้ความดันน้ำสถิตอย่างเดียวจะไม่ต้องการเหล็กเสริมอะไร เนื่องจากงานวิจัยนี้ต้องการสร้างถังเก็บน้ำร้อนราคาถูกลง จึงทำการเสริมด้วยลวดตาข่ายเพียงสองชั้นซึ่งเมื่อคิดเป็นค่าพื้นที่ผิวจำเพาะและอัตราส่วนปริมาตรของลวดตาข่ายแล้วได้เท่ากับ 22% และ 21.4% ของที่ Naaman<sup>(12)</sup> แนะนำไว้ และเท่ากับ 24.44% และ 15.4% ของที่ Shah<sup>(13)</sup> แนะนำไว้ตามลำดับ แต่จากการสำรวจถังเก็บน้ำเพอร์โรซีเมนต์ที่สร้างจากแหล่งต่าง ๆ ดังรายละเอียดในตารางที่ 2.2 พบว่าแต่ละถังต่างก็มีค่าพื้นที่ผิวจำเพาะและอัตราส่วนปริมาตรต่ำกว่าทั้งนั้น

### 2.4.2 ถังภายใต้ความดันภายใน

ทฤษฎีหรือสูตรที่ใช้ในการคำนวณออกแบบเพอร์โรซีเมนต์รับแรงดึงดังแสดงในตัวอย่างในภาคผนวก ข. ปรากฏว่าตามสูตรสำเร็จของ Naaman<sup>(6)</sup> ต้องเสริมลวดตาข่าย 4 ชั้น แต่ตามทฤษฎีและสูตรของ Broutman และ Krock<sup>(17)</sup> และ Nathan และ Paramasivam<sup>(18)</sup> ต้องเสริมลวดตาข่ายเป็นจำนวนถึง 40 กว่าชั้น เนื่องจากต้องการประหยัด



และเพื่อให้ทำงานได้ จึง เสริมด้วยลวดตาข่าย 4 ชั้น ซึ่ง เมื่อคิดเป็นค่าพื้นที่ผิวจำเพาะและอัตรา  
 ส่วนปริมาตรของลวดตาข่ายแล้ว ได้เท่ากับ 44% และ 42.8% ของที่ Naaman<sup>(12)</sup> แนะนำไว้  
 และเท่ากับ 48.9% และ 30.8% ของที่ Shah<sup>(13)</sup> แนะนำไว้ตามลำดับ เพื่อจะได้ทำการทดลอง  
 ศึกษาความแข็งแรง โดยการอัดความดัน เข้าภายในถัง 004708

ในงานวิจัยได้ออกแบบถัง เก็บน้ำเพอร์โรซิเมนต์ล้ามใบ ใบที่หนึ่งให้ชื่อว่า  
 T2-T เสริมด้วยลวดตาข่าย 2 ชั้น ดังรูปที่ 2.5 สำหรับทดลองการเก็บความร้อน ใบที่สองให้  
 ชื่อว่า T2-P เสริมล่องชั้น ซึ่ง เป็นการเสริมจำนวนชั้นต่ำสุดเพื่อทดลองหาว่าสามารถรับแรงดัน  
 ภายในสูงที่สุดเท่าใด และใบที่ล้ามให้ชื่อว่า T4-P เสริม 4 ชั้น สำหรับทดลองเพื่อเปรียบเทียบกับ  
 ทฤษฎีและสูตรดังกล่าว ทั้ง T2-P และ T4-P ใช้โครงเหล็กแบบเดียวกันดังรูปที่ 2.6 และจะได  
 ทำการทดลองอัดความดัน เข้าภายในถัง เพื่อศึกษาพฤติกรรมการแตกร้าวของ ถังสัมพันธ์กับค่าพื้นที่ผิว  
 จำเพาะ และอัตราส่วนปริมาตรของลวดตาข่ายและเปรียบเทียบกับทฤษฎีหรือสูตรที่ออกแบบ เพราะ  
 ฉะนั้น ฝาถังล่างและบนของ T2-P และ T4-P ดังแสดงในรูปที่ 2.6, 2.7, และ 2.8 จึงต้อง  
 ออกแบบให้แข็งแรงและหนักกว่าของถัง T2-T

2.4.3 ในการป้องกันการสูญเสียความร้อนของน้ำร้อนที่เก็บไว้ในถังได้หุ้มถังด้วย  
 ฉนวนซึ่งอาจจะเป็นฉนวนใยแก้วหรือโฟมโพลีสไตรีน แต่ฉนวนใยแก้วมีราคาแพงกว่า โฟมโพลีสไตรีน  
 มาก จึงเลือกใช้โฟมโพลีสไตรีนหนา 2.5 ซม. หุ้มด้วยสังกะสีเพื่อหุ้มและป้องกันการเสียหายที่  
 จะเกิดแก่ฉนวนด้วย การหุ้มฉนวนจะหุ้มล้อมรอบตัวถังและฝาถัง ส่วนกันถังไม่ได้หุ้มเพราะหุ้มยาก  
 จึงสร้างกันถังให้มีความหนามากกว่าผนังถังเพื่อลดการสูญเสียความร้อนผ่านกันถัง นอกจากนี้จาก  
 การพิจารณาคุณค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนของอากาศ พบว่าใกล้เคียงกับค่าของ โฟมโพลีสไตรีน  
 มาก จึงได้ทำการทดลองโดยใช้อากาศเป็นฉนวนด้วย รายละเอียดของฉนวนได้แสดงไว้ในตาราง  
 ที่ 2.1 ส่วนรายละเอียดของการก่อสร้างจะกล่าวในบทที่ 3