

8, 16, 20, 21, 63,

ศึกษาการนํารอยของนิวครอนเร็วบนแผ่นฟิล์ม



นางสาว วิชา รุ่งคิดโรจน์

003808

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมเทคโนโลยี

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2524

i 173 62862

A STUDY OF FAST NEUTRON TRACK ON FILMS

MISS VIPA RUNGDILOKROJN

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Engineering

Department of Nuclear Technology

Graduate School

Chulalongkorn University

1981

หัวข้อวิทยานิพนธ์
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

ศึกษากาหรณ์บรอยของนิวทรอนเร็วบนแผ่นฟิล์ม
น.ส. วิภา รุ่งกิลกโรจน์
นิวเคลียร์เทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรีชา การสุทธิ

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้บัณฑิตวิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สุพรรณ นานาค
..... คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(รองศาสตราจารย์ ดร. สุประทีฐ นานาค)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

สุวรรณ แสงเพชร
..... ประธานกรรมการ
(ศาสตราจารย์ สุวรรณ แสงเพชร)

ดร. สุทธิพงษ์
..... กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ อวาร สุทธิพงศ์)

นเรศร์ จันทร์ขาว
..... กรรมการ
(อาจารย์ นเรศร์ จันทร์ขาว)

ปรีชา การสุทธิ
..... กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรีชา การสุทธิ)

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวข้อวิทยานิพนธ์
ชื่อนิสิต
อาจารย์ที่ปรึกษา
ภาควิชา
ปีการศึกษา

ศึกษาการนับรอยของนิวตรอนเร็วบนแผ่นฟิล์ม
นางสาว วิภา รุ่งคิดโรจน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรีชา การสุทธิ
นิวเคลียร์เทคโนโลยี
2523



บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการบันทึกและกักรอยของนิวตรอนเร็วจากต้นกำเนิด พลุโตเนียม-เบอริลเลียม และเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ บนฟิล์มเซลลูโลสในเทรพซินิก LR115 และชนิด CN85 จากการวิจัยพบว่าเมื่อใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 10 เปอร์เซ็นต์ ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ฟิล์มชนิด LR115 ใช้ระยะเวลา 80 นาที และฟิล์มชนิด CN85 ใช้ระยะเวลา 45 นาที เป็นเงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุดในการกักรอยแบบกราวนด์ของฟิล์มชนิด LR115 มีมากกว่าชนิด CN85 ความหนาแน่นของรอยนิวตรอนเร็วบนฟิล์มเป็นปฏิภาคโดยตรง กับปริมาณของนิวตรอนเร็ว ความไวในการบันทึกรอยของนิวตรอนเร็วจากต้นกำเนิด พลุโตเนียม-เบอริลเลียม ของฟิล์มชนิด LR115 มีค่า 3.018×10^{-6} รอยต่อนิวตรอนเร็ว และฟิล์มชนิด CN85 มีค่า 3.929×10^{-6} รอยต่อนิวตรอนเร็ว ความไวในการบันทึกรอยของนิวตรอนเร็ว จากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ของฟิล์ม LR115 คือ 3.383×10^{-6} รอยต่อนิวตรอนเร็ว และของฟิล์ม CN85 คือ 4.058×10^{-6} รอยต่อนิวตรอนเร็ว

Thesis Title ▲ Study of Fast Neutron Track on Films
Name Miss Vipa Rungdilokroajn
Thesis Adviser Assistant Professor Pricha Karasuddhi
Department Nuclear Technology
Academic Year 1980

ABSTRACT

The object of this experiment is to study the registration and etching condition of fast neutron tracks from Pu-Be source and reactor registered on Cellulose nitrate type LR115 and type CN85 . It was found that the optimum etching conditions were given by 10 percent NaOH of 60°C as etchant and an etching time of 80 minute for film type LR115 and 45 minute for type CN85. The background of etched tracks in film type LR115 was more than film type CN85 and tracks densities of fast neutrons on film were proportional to fast neutron fluxes. For the fast neutrons from Pu-Be source, the response of track on film type LR115 was found to be 3.018×10^{-6} track / fast neutron and type CN85 was 3.929×10^{-6} track / fast neutron. For the reactor source, the response of tracks on film type LR115 was found to be 3.383×10^{-6} track / fast neutron and film type CN85 was 4.058×10^{-6} track / fast neutron.

กิติกรรมประกาศ



๓

ด้วยความศรัทธาเริ่มและสนับสนุนให้มีการวิจัยเรื่องรอยของอนุภาคอัลฟาบนฟิล์มเซลลูโลสในเครทและกระบวนการแทรกเอทซ์ ของศาสตราจารย์ สุวรรณแสงเพ็ชร หัวหน้าภาควิชานิวเคลียร์เทคโนโลยี จึงทำให้เกิดความสนใจในการวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้

ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรีชา การสุทธิ ที่กรุณาให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ ปรึกษาจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ และตรวจแก้ต้นฉบับวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ต้นจนสำเร็จบริบูรณ์

ขอขอบพระคุณ อาจารย์ทุกท่านในภาควิชานิวเคลียร์เทคโนโลยีที่ให้ความช่วยเหลือแนะนำตลอดจนแก้ไขอุปสรรคในเรื่องเครื่องมือประกอบการทดลองจนการวิจัยนี้สำเร็จลงได้

ขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัยที่ให้ทุนบางส่วนในการวิจัย และขอขอบคุณสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติที่ได้ให้ความเอื้อเฟื้อสถานที่ และอำนวยความสะดวกในค่าน้ำวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการวิจัยนี้

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	จ
กิติกรรมประกาศ	ฉ
รายการตารางประกอบ	ช
รายการรูปประกอบ	ฉ
บทที่	
1. บทนำ	1
2. อนุภาคนิวตรอน	3
3. ทฤษฎีแตรค-เฮทซ์	24
4. วิธีดำเนินการวิจัย และผลการวิจัย	30
5. สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ	74
เอกสารอ้างอิง	82
ประวัติการศึกษา	84



รายการตารางประกอบ

ตารางที่		หน้า
2.1	แสดงค่าปริมาณรังสีแกมมาและนิวตรอนจากต้นกำเนิด (α, n) แบบต่าง ๆ กัน	6
2.2	แสดงต้นกำเนิดนิวตรอนชนิด (α, n) โดยให้นิวตรอนยึด ประมาณ 10^7 นิวตรอนต่อวินาที	7
2.3	แสดงค่าพลังงานชிகเริ่มของธาตุบางตัวในปฏิกิริยา (n, p)	15
2.4	แสดงค่าภาคตัดขวางของธาตุบางตัว ที่นิวตรอนพลังงาน 14 MeV	20
2.5	แสดงธาตุที่ใช้เป็นแหล่งไอศอดีทีเทคเตอร์	21
4.1	ตัวอย่างการนับรอยนิวตรอนเร็ว 50 ครั้ง บนฟิล์มเซลลูโลส- ไนเตรท LR115	35
4.2	ผลการนับรอยบนฟิล์ม LR115 ที่เกิดจากนิวตรอนเร็ว เมื่อกัก ด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 10 เปอร์เซ็นต์ ที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส ที่ระยะเวลาต่าง ๆ กัน	37
4.3	ผลการนับรอยบนฟิล์ม LR115 ที่เกิดจากนิวตรอนเร็ว เมื่อกักด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 10 เปอร์เซ็นต์ ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ที่ระยะเวลาต่าง ๆ กัน	39
4.4	ผลการนับรอยบนฟิล์ม LR115 ที่เกิดจากนิวตรอนเร็ว เมื่อกัก ด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 10 เปอร์เซ็นต์ ที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส ที่ระยะเวลาต่าง ๆ กัน	41
4.5	ผลการนับรอยบนฟิล์ม CN85 ที่เกิดจากนิวตรอนเร็ว เมื่อกัก ด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 10 เปอร์เซ็นต์ ที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส ที่ระยะเวลาต่าง ๆ กัน	45

- 4.6 ผลการนับรอยบนฟิล์ม CN85 ที่เกิดจากนิวตรอนเร็ว เมื่อกักด้วย สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 10 เปอร์เซ็นต์ ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส โดยใช้ระยะเวลาต่าง ๆ กัน 47
- 4.7 ผลการนับรอยบนฟิล์ม CN85 ที่เกิดจากนิวตรอนเร็ว เมื่อกักด้วย สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 10 เปอร์เซ็นต์ ที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส โดยใช้ระยะเวลาต่าง ๆ กัน 49
- 4.8 ผลการหาของความหนาแน่นสูงสุด ของรอยนิวตรอนเร็วบนฟิล์ม เซลลูโลสไนเตรท ชนิด LR115 และ CN85 52
- 4.9 แสดงค่าความหนาแน่นของรอยแบบกราวนด์บนฟิล์มเซลลูโลสไนเตรท ชนิด LR115 เมื่อกักด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 10 เปอร์เซ็นต์ 55
- 4.10 แสดงค่าความหนาแน่นของรอยแบบกราวนด์บนฟิล์มเซลลูโลสไนเตรท ชนิด CN85 เมื่อกักด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 10 เปอร์เซ็นต์ 56
- 4.11 แสดงค่าเปรียบเทียบความหนาแน่นของรอยอนุภาคนิวตรอนเร็วบนฟิล์ม เซลลูโลสไนเตรท เมื่อกักรอยด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 10 เปอร์เซ็นต์ 59
- 4.12 แสดงความหนาแน่นรอยนิวตรอนเร็วบนฟิล์มเซลลูโลสไนเตรท เมื่ออาบ จากต้นกำเนิดพลูโตเนียม-เบอริลเลียม ที่เวลาต่าง ๆ กัน โดยใช้ สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 10 เปอร์เซ็นต์ 62
- 4.13 แสดงความหนาแน่นรอยของนิวตรอนเร็วบนฟิล์มเซลลูโลสไนเตรท เมื่ออาบจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ โดยใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 10 เปอร์เซ็นต์ 64
- 4.14 แสดงอัตราการแผ่รังสีเบต้าของ P^{32} จากปฏิกิริยา $S^{32}(n,p)P^{32}$ เมื่ออาบนิวตรอนเร็วเป็นเวลา 8 วัน ใช้กัมมันต์ 0.43021 กรัม 68
- 4.15 แสดงอัตราการแผ่รังสีเบต้าของ P^{32} จากปฏิกิริยา $S^{32}(n,p)P^{32}$ เมื่ออาบนิวตรอนเร็วเป็นเวลา 9.98 วัน ใช้กัมมันต์ 0.22769 กรัม 68

- 4.16 แสดงอัตราการแผ่รังสีแกมมาพลังงาน 1.396 MeV ของ Na^{24} จาก 69
 ปฏิกริยา $\text{Al}^{27}(\text{n},\alpha)\text{Na}^{24}$ น้ำหนักอลูมิเนียม 0.06467 กรัม
 โดยอบนิวตรอนเร็ว 1 นาที
- 4.17 แสดงอัตราการแผ่รังสีแกมมาพลังงาน 1.396 MeV ของ Na^{24} จาก 69
 ปฏิกริยา $\text{Al}^{27}(\text{n},\alpha)\text{Na}^{24}$ น้ำหนักอลูมิเนียม 0.04742 กรัม
 โดยอบนิวตรอนเร็ว 5 นาที
- 4.18 แสดงอัตราการแผ่รังสีแกมมาพลังงาน 1.396 MeV ของ Na^{24} จาก 70
 ปฏิกริยา $\text{Al}^{27}(\text{n},\alpha)\text{Na}^{24}$ น้ำหนักอลูมิเนียม 0.03339 กรัม
 โดยอบนิวตรอนเร็ว 8 นาที
- 4.19 แสดงอัตราการแผ่รังสีแกมมาพลังงาน 1.396 MeV ของ Na^{24} จาก 70
 ปฏิกริยา $\text{Mg}^{24}(\text{n},\text{p})\text{Na}^{24}$ น้ำหนักแมกนีเซียม 0.08258 กรัม
 โดยอบนิวตรอนเร็ว 1 นาที
- 4.20 แสดงอัตราการแผ่รังสีแกมมาพลังงาน 1.396 MeV ของ Na^{24} จาก 71
 ปฏิกริยา $\text{Mg}^{24}(\text{n},\text{p})\text{Na}^{24}$ น้ำหนักแมกนีเซียม 0.1205 กรัม
 โดยอบนิวตรอนเร็ว 5 นาที
- 4.21 แสดงอัตราการแผ่รังสีแกมมาพลังงาน 1.396 MeV ของ Na^{24} จาก 71
 ปฏิกริยา $\text{Mg}^{24}(\text{n},\text{p})\text{Na}^{24}$ น้ำหนักแมกนีเซียม 0.11071 กรัม
 โดยอบนิวตรอนเร็ว 8 นาที
- 4.22 แสดงค่าฟลักซ์ของนิวตรอนเร็วจากต้นกำเนิดพลูโตเนียม-เบอริลเลียม 72
- 4.23 แสดงค่าฟลักซ์ของนิวตรอนเร็วจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 72
- 4.24 แสดงค่าอัตราการเกิดรอยบนฟิล์มเซลลูโลสไนเตรท 73
- 4.25 แสดงค่าความไวของเซลลูโลสไนเตรทในการบันทึกรอยนิวตรอนเร็ว 73

รายการภาพประกอบ

รูปที่		หน้า
2.1	แสดงภาพเครื่องมือการทดลองของแซควิคในการค้นพบนิวตรอน	4
2.2	แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนของโปรตอนกับระยะทางที่โปรตอนเคลื่อนที่ไป	4
2.3	แสดงค่าภาคตัดขวางของปฏิกิริยา (t, n) ที่รังสีแกมมาที่พลังงานต่าง ๆ	8
2.4	แสดงปริมาณของนิวตรอนจากปฏิกิริยา $Li(p, n)$ Be ที่โปรตอนพลังงานต่าง ๆ กัน	8
2.5	แสดงการกระจายปริมาณของนิวตรอนที่พลังงานต่าง ๆ ในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์	9
2.6	แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานของนิวตรอน และปริมาณนิวตรอนจากต้นกำเนิดพลูโตเนียม-เบอริลเลียม (Pu-Be)	10
2.7	แสดงภาพจำลองของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ชนิดยูเรเนียมเข้มข้น โดยมีน้ำเป็นตัวหน่วง	11
2.8	แสดงค่าเปรียบเทียบระหว่างค่าภาคตัดขวางทั้งหมดกับค่าภาคตัดขวางแบบจุดกลืนของธาตุอูมิเนียม	14
2.9	แสดงค่าภาคตัดขวางของปฏิกิริยา $n^{14}(n, \alpha)B^{11}$ และ $n^{14}(n, p)C^{14}$ ก่อนนิวตรอนพลังงานต่าง ๆ กัน	16
2.10	แสดงค่าภาคตัดขวางของปฏิกิริยา $o^{16}(n, \alpha)C^{14}$ ที่นิวตรอนพลังงานต่าง ๆ กัน	16
2.11	แสดงภาพตัดขวางของเครื่องมือพรอพเพอร์ชันแนล เคาน์เตอร์	18
2.12	แสดงภาพตัดขวางของเครื่องมือ ฟิสชัน แคมเบอร์	18

รูปที่		หน้า
2.13	แสดงภาพของเครื่องมือนิวเคลียร์อิมัลชัน	21
2.14	แสดงภาพของ เครื่องมือพรอพเพอร์ชันแนลเคาน์เตอร์	21
3.1	แสดงกลไกในการ เกิดรอย	25
3.2	แสดงภาพการ เกิดรอยในตัวกลางที่เป็นผลึก และตัวกลางโพลีเมอร์	26
3.3	แสดงลักษณะการ เกิดรอยที่มุมต่าง ๆ	27
4.1	แสดงการ จักอุปกรณในการ กักรอย บนฟิล์ม	31
4.2	แสดงลักษณะของกรอบสีที่เปลี่ยนจากสเกล เมื่อมองผ่านเลนส์ใกล้ตาของกล้องจุลทรรศน์	32
4.3	แสดงการ เลื่อนฟิล์มบันทึกรอยเมื่อนับจำนวนรอย	34
4.4	กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของรอยนิวตรอนเร็ว และเวลา เมื่อกักรอยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 10 เปอร์เซ็นต์ ที่ 55 องศาเซลเซียส บนฟิล์ม LR115	38
4.5	กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของรอยนิวตรอนเร็ว และเวลา เมื่อกักรอยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 10 เปอร์เซ็นต์ ที่ 60 องศาเซลเซียสบนฟิล์ม LR115	40
4.6	กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของรอยนิวตรอนเร็ว และเวลา เมื่อกักรอยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 10 เปอร์เซ็นต์ ที่ 65 องศาเซลเซียสบนฟิล์ม LR115	42
4.7	แสดงลักษณะของนิวตรอนเร็วบนฟิล์มเซลลูโลสไนเตรท LR115 กักรอยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 10 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 20 นาที	43
4.8	แสดงลักษณะของนิวตรอนเร็วบนฟิล์มเซลลูโลสไนเตรท LR115 กักรอยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 10 เปอร์เซ็นต์ ที่ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 80 นาที	43

รูปที่		หน้า
4.9	กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของรอยนิวตรอนเร็ว และ เวลา เมื่อใช้สสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 10 เปอร์เซ็นต์ ที่ 55 องศาเซลเซียส บนฟิล์ม CN85	44
4.10	กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของรอยนิวตรอนเร็ว และเวลาในการกักรอย เมื่อใช้สสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 10 เปอร์เซ็นต์ ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส บนฟิล์ม CN85	48
4.11	กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของรอยนิวตรอนเร็ว และเวลาในการกักรอย เมื่อใช้สสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 10 เปอร์เซ็นต์ ที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส บนฟิล์ม CN85	50
4.12	แสดงลักษณะของรอยนิวตรอนเร็วบนฟิล์มเซลลูโลสในเทรท CN85 กักรอยด้วยสสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 10 เปอร์เซ็นต์ ที่ 60 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 45 นาที	51
4.13	แสดงลักษณะของรอยนิวตรอนเร็วบนฟิล์มเซลลูโลสในเทรท CN85 ที่ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 45 นาที	51
4.14	แสดงความสัมพันธ์ของเงื่อนโซ่ที่เหมาะสมระหว่างเวลาในการกักรอย และอุณหภูมิ โดยใช้สสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 10 เปอร์เซ็นต์ บนฟิล์มเซลลูโลสในเทรท	53
4.15	แสดงรอยเนื่องจากแบคกราวนด์บนฟิล์มเซลลูโลสในเทรท LR115 กักรอยด้วยสสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 10 เปอร์เซ็นต์ ที่ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 80 นาที	57
4.16	แสดงรอยเนื่องจากแบคกราวนด์บนฟิล์มเซลลูโลสในเทรท CN85 กักรอยด้วยสสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 10 เปอร์เซ็นต์ ที่ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 45 นาที	57

รูปที่		พ หน้า
4.17	กราฟแสดงความหนาแน่นของรอยนิวตรอนเร็วต่อพื้นที่ 2.25×10^{-4} ซม ² บนฟิล์มเซลลูโลสไนเตรท เมื่อฉายนิวตรอนเร็วจากต้นกำเนิดพลูโตเนียม-เบอริลเลียม ที่เวลาต่าง ๆ กัน	63
4.18	แสดงกราฟของความหนาแน่นรอยนิวตรอนเร็วบนพื้นที่ 2.25×10^{-4} ซม ² บนฟิล์มเซลลูโลสไนเตรท เมื่อฉายนิวตรอนเร็วจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ที่เวลาต่าง ๆ กัน	65
4.19	แสดงปริมาณของนิวตรอนเร็วบนฟิล์มเซลลูโลสไนเตรท ชนิด LR115 ที่มีความหนาแน่นมากจนยากต่อการนับ	66
4.20	แสดงปริมาณของรอยนิวตรอนเร็วบนฟิล์มเซลลูโลสไนเตรท ชนิด CN85 ที่มีความหนาแน่นมากจนยากต่อการนับ	66