



การทดลองการรับน้ำหนักของคานคอนกรีตอัดแรงแบบคานเชิงประกอบ

เนื่องจากไม่มีข้อมูลการทดลองคานคอนกรีตอัดแรงแบบคานเชิงประกอบที่มีลักษณะการแตกร้าวเนื่องจากแรงค้ำ-เฉือนจากแหล่งอื่น จึงได้ทำการทดลองคานประเภทนี้ขึ้น โดยพยายามให้เกิดลักษณะการแตกร้าวเนื่องจากแรงค้ำ-เฉือนในคานดังกล่าวดังต่อไปนี้คือ

4.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง

4.1.1 เครื่องมือสำหรับหาคคุณสมบัติของวัสดุ

1) เครื่องทดสอบวัสดุ Amsler ขนาด 20 ตัน ใช้ดึงเหล็กเพื่อหาค่าดึงดึงของเหล็กเสริมอัดแรง

2) เครื่องทดสอบวัสดุ Amsler ขนาด 100 ตัน ใช้กดแท่งคอนกรีตรูปทรงกระบอก เพื่อหาค่าดึงอัดประลัย

3) ตะแกรงรอนไซรอนหาส่วนคละของทรายตั้งแต่เบอร์ 4-200

4) ทราย ไซซิ่งน้ำหนักของปูนซีเมนต์ ทราย หิน น้ำและแท่งคอนกรีตรูปทรงกระบอก

4.1.2 เครื่องมือสำหรับดึงเหล็กเสริมอัดแรง

1) เครื่องดึงเหล็ก Single wire stressing jack ยี่ห้อ Pual ของเยอรมัน มีกำลังดึงได้สูงสุด 6 ตัน พร้อมอุปกรณ์จับลวด (grip) และแท่นตั้ง

2) Dynamometer ทำจากแท่งอะลูมิเนียมให้เป็นรูปทรงกระบอก มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 2.2 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 0.8 ซม. ยาว 5.2 ซม. ติดเกจวัดความเครียดแบบ full bridge ที่นิวตันนอกทั้งสี่ด้านซึ่งอยู่ตรงข้ามกัน และได้ปรับเทียบกับเครื่อง Amsler 20 ตัน ใช้วัดความเครียดของเหล็กเสริมอัดแรงอย่างละเอียด

ในขณะตั้ง

3) ไม้มรรทัก 15 ซม. ใช้วัดการยุบตัวของเหล็กเสริมอัดแรงขณะตั้ง

4.1.3 เครื่องมือสำหรับทดลองการรับน้ำหนักของคาน

1) Jack ขนาด 60,000 ปอนด์ของบริษัท Soiltest ซึ่งปรับเทียบกับเครื่อง Amsler ขนาด 200 ตัน ใช้กดคานน้ำหนักลงบนคานต่าง ๆ ที่ใช้ในการทดลอง

2) เกจวัดระยะโยง (Mechanical dial gage) พร้อมขาคัดแม่เหล็กใช้วัดระยะโยงของคาน

3) เกจวัดความเครียด (Electrical Strain gages) แบบ KC-30-A1-11 มีระยะเยง 30 มม. ความต้านทาน 120.0 ± 0.3 โอห์ม เกจแพคเตอร์ $2.07 \pm 1\%$ และแบบ KFC-30-C1-11 ซึ่งมีระยะเยง 30 มม. ความต้านทาน $120 + 0.3$ โอห์ม เกจแพคเตอร์ $2.11 \pm 1\%$ ของบริษัท Kyowa Electronic Instrument ใช้วัดความเครียดของเหล็กเสริมแรงค้ำสูง และคอนกรีตที่เกิดขึ้นในคานที่โชทดลอง

4) กาว PC-12 ใช้ติดเกจวัดความเครียดกับเหล็กหรือคอนกรีต, ซึ่งใช้สำหรับเคลื่อนเกจวัดความเครียดกันความชื้นของบริษัท Kyowa Electronic Instrument และกัมกรีตใช้เคลื่อนเกจวัดความเครียดเพื่อป้องกันเกจวัดความเครียดจากการเพและกระทุ้งคอนกรีต

5) เครื่องอ่านความเครียดสถิต (Static Strain Indicator Type SM-60D) และเครื่อง Switching & Balancing Box Model SS-R ของบริษัท Kyowa Electronic Instruments ใช้อ่านความเครียดที่ได้จาก Dynamometer และเกจวัดความเครียด

6) สายไฟฟ้า ใช้ต่อเกจวัดความเครียดเข้ากับเครื่อง Strain Indicator และ Balancing Box

7) โครงเหล็กที่ใช้ถายน้ำหนักจาก Jack, คานที่ใช้กดคานน้ำหนักและฐานรองรับ

8) ไม้มรรทักเหล็กยาว 15 ซม., 50 ซม. และแท่งเหล็กยาว 3.00 เมตร ใช้วัดขนาดของคานช่วงกคานน้ำหนักและการโยงของคาน ฯลฯ

4.2 วัสดุที่ใช้ในการทดลอง

4.2.1 เหล็กเสริมอัดแรง ใช้เหล็กเสริมอัดแรงของบริษัทเหล็กสยามประเภท Stress relieved เส้นเคียวทั้งชนิดผิวเรียบและผิวเป็นปล้อง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7 มม. มีกำลังดึงประลัย 16,500 กก./ ซม^2 มีโมดูลัสยืดหยุ่น 2.02×10^6 กก./ ซม^2

4.2.2 เหล็กเสริมธรรมดา ใช้เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม. ส่วนปลายงอขอตามมาตรฐาน ว.ส.ท. 1001-16 ระยะเรียงทุก ๆ ระยะ 20 ซม.

4.2.3 ปูนซีเมนต์ ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดที่ 3 (ตราช้างเอราวัณ)

4.2.4 ทราย ใช้ทรายหยาบมีโมดูลัสความละเอียด 2.7

4.2.5 หิน ใช้หินเบอร์ 1 ขนาดใหญ่สุด 3/4"

4.2.6 น้ำ ใช้น้ำประปา

4.2.7 ไม้แบบและค้ำยัน

4.3 การสร้างคานที่ใช้ในการทดลอง

4.3.1 การสร้างแบบ แบบทำจากไม้อัดหนา 10 มม. และใช้ไม้ยางเป็นคร่าว และค้ำยัน สำหรับรูปหน้าตัดค้ำอัดแรงสร้างเป็นรูป I สูงประมาณ 30 ซม. กว้างประมาณ 15 ซม. มีอกคานตั้งแต่ 7 ซม. ถึง 10 ซม. ยาวประมาณ 335 ซม. สำหรับปีกใช้ขนาดกว้าง 30 ซม. หรือ 60 ซม. หนาประมาณ 5 ซม.

4.3.2 การตั้งเหล็กเสริมอัดแรง ก่อนตั้งเหล็กโคคติดเกจวัดความเครียดไว้ที่กลางเหล็กเสริมแรงค้ำสูงซึ่งจะเป็นตำแหน่งกลางคาน เหล็กเสริมแรงค้ำสูงถูกค้ำอย่างช้า ๆ เป็นสองขั้นตอน ตอนแรกค้ำประมาณ 1/3 ของที่ค้ำองการและตอนต่อไปค้ำอีก 2/3 ของที่ค้ำองการ มีการตรวจสอบแรงค้ำโดยเกจวัดความเครียดที่เหล็กเสริมแรงค้ำสูง และ Dynamometer เปอร์เซนตของการค้ำตั้งแต่ 0.42 - 0.57 ของกำลังประลัย

4.3.3 การผสมคอนกรีต การหล่อและการบ่ม ส่วนผสมได้ถูกคำนวณและทำการทดลองผสมจริงก่อนนำมาใช้ กำลังอัดประลัยของคอนกรีตสำหรับค้ำคานตั้งแต่ 299-464 กก./ ซม^2 และปีกคานตั้งแต่ 213 - 377 กก./ ซม^2 การผสมทำ 2 ครั้งคือครั้งแรกปริมาณ

2/3 ของความลึกของคาน ครึ่งต่อมาอีก 1/3 ของความลึกของคาน คุณสมบัติต่าง ๆ ของคอนกรีตของคานทุก ๆ ตัวตามที่ปรากฏในตารางที่ 4.1 หลังจากเทและคอนกรีตแข็งตัวแล้ว เริ่มทำการบ่มโดยใช้กระสอบคลุมและรดน้ำคืดอกกันจนกระทั่งกำลังของคอนกรีตสูงพอประมาณ 1-2 วันหลังจากเทคอนกรีตจึงแกะแบบและตัดลวด ได้ทำการวัดการโก่งตัวของคานหลังจากตัดลวด หลังจากนั้นจึงตั้งแบบปึกคานและเทคอนกรีตคานบน ทำการถอดแบบเมื่อปึกคานมีกำลังแข็งแรงพอ (การตรวจสอบใช้เครื่องยิงคอนกรีต Concrete Hammer ช่วย) หลังจากนั้นทำการบ่มอีกประมาณ 4-7 วัน จึงพร้อมที่จะทำการทดลอง

4.3.4 การตัดเจาะวัดความเครียด

การตัดเจาะวัดความเครียดกับเหล็ก ก่อนตัดใช้กระดาษทรายขัดผิวในตำแหน่งที่จะตัดให้เรียบและเช็ดให้สะอาด หลังจากนั้นตัดเจาะวัดความเครียดด้วยกาว PC-12 แล้วใช้แผ่นพลาสติกปิดทับกคควยน้ำหนักประมาณ 0.5 กก./ซม² ประมาณ 2-3 ชั่วโมง จึงมีคกรีสายไฟฟ้าเข้ากับ เกจวัดความเครียดแล้วใช้ขึงตทาเคลือบ เกจเพื่อกันความชื้น เสร็จแล้วจึงเคลือบด้วยกมกรีสตออีกครึ่งหนึ่ง รอจนกระทั่ง 24 ชั่วโมงจึงใช้ทดลอง

การตัดเจาะวัดความเครียดกับคอนกรีต ก่อนตัดใช้เครื่องขัดไฟฟ้าและกระดาษทรายขัดผิวให้เรียบและเช็ดให้สะอาด ทำผิวให้แห้งโดยใช้เครื่องเป่าลม แล้วจึงตัดเจาะวัดความเครียดด้วยกาว PC-12 แล้วใช้แผ่นพลาสติกปิดทับและใช้แผ่นเหล็กกคควยน้ำหนักประมาณ 0.5 กก./ซม² หลังจากติดประมาณ 2-3 ชั่วโมงจึงมีคกรีสายไฟฟ้าเข้ากับ เกจวัดความเครียด แล้วจึงใช้ขึงตทาเคลือบ เพื่อกันความชื้นอีกครั้งหนึ่ง ตำแหน่งในการติดนั้น ติดที่คานบนสุดในแนวแกนของคานห่างจากบริเวณจุดน้ำหนักกระทำประมาณ 7.5 ซม. บริเวณอื่นติดทุก ๆ ระยะ 15-30 ซม. นอกจากนั้นได้ติดไว้ที่กึ่งกลางคานคานทองคานและหลังคาน เพื่อใช้วัดความเครียดในขณะตัดลวด


4.4 การทดลองการรับน้ำหนักของคาน

คานคอนกรีตอัดแรงแบบคานเชิงประกอบที่ใช้ในการทดลองมีอยู่ทั้งหมด 6 คาน ได้เปลี่ยนจำนวนและเปอร์เซ็นต์ของการอัดแรงของเหล็กเสริมอัดแรงกำลังประลัยของคอนกรีตขนาดของอกคานและปึกคาน รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าตัดและเหล็กเสริมแสดงไว้ในตารางที่



4.1 และ 4.2 มีระยะช่วง 274.3 ซม. นำหนักบรรทุกใช้แบบ "Third point loading" จำนวน 5 คาน ที่เหลือ 1 คานใช้สำหรับบรรทุกแบบจุดเดี่ยวที่ตรงกลางคาน

การติดตั้งเครื่องมือวัดค่าต่าง ๆ การวัดระยะโก่งใช้เกจวัดระยะโก่งความละเอียด 0.01 มม. จำนวน 3 ตัว ติดที่กลางคานและที่หนึ่งในสามของช่วงคาน ถ้าคานโก่งมากจนอ่านเกจวัดระยะโก่งไม่ได้หรืออยู่ในสภาพไม่ปลอดภัย จะถอดเกจวัดระยะโก่งออกแล้วอ่านระยะโก่งจากไม้บรรทัดซึ่งติดไว้ที่กึ่งกลางคาน ส่วนเกจวัดความเครียดของเหล็กและคอนกรีตใช้ Electrical Strain gage paper โดยต่อแบบ "Half bridge" ซึ่งใช้ "Dummy Gage" ควบคู่กับเครื่องอ่านความเครียด สำหรับเกจวัดความเครียดที่ติดกับเหล็กเสริมแรงดึงสูง จะถูกอ่านเป็นระยะ ๆ ตั้งแต่เริ่มดึง ตัดลวด หล่อปลั๊กคาน และเริ่มทำการกดน้ำหนักจนกระทั่งคานวิบัติ สำหรับเกจวัดความเครียดที่ติดกับคอนกรีตจะถูกอ่านตั้งแต่เริ่มทำการกดน้ำหนักจนกระทั่งเสร็จสิ้นการทดลอง นอกจากตัวที่ติดไว้ที่กึ่งกลางคานเพื่อวัดความเครียดในขณะที่ตัดลวด (ตายแรง) จะถูกอ่านก่อนและหลังตัดลวด


เมื่อเตรียมคานและเครื่องมือเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเริ่มทำการทดลองได้ ดังรูปที่ 4.3 จึงเริ่มต้นทำการทดลองโดยการเพิ่มน้ำหนักบรรทุกครั้งละประมาณ 980 กก. (2000 lb ตามหน้าปัดของ Jack ที่ใช้กดน้ำหนัก) ในการเพิ่มน้ำหนักบรรทุกจะปรับอัตราการเพิ่มให้น้อยที่สุด ขณะทดลองได้บันทึกระยะโก่งและความเครียดที่เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีการเพิ่มน้ำหนักบรรทุกและสังเกตการแตกร้าวที่เกิดขึ้นด้วย เมื่อเห็นรอยแตกร้าวให้ขีดเส้นตามรอยแตกร้าว พร้อมกับเขียนน้ำหนักบรรทุกขณะนั้นลงที่ปลายสุดของรอยแตกร้าวที่สังเกตเห็น ติดตามรอยแตกร้าวพร้อมกับจุดบันทึกต่อไปเรื่อย ๆ การทดลองจะเพิ่มน้ำหนักบรรทุกขึ้นไปจนกระทั่งเกิดการแตกร้าวเนื่องจากแรงค้ำ แล้วจึงลดอัตราการเพิ่มเหลือประมาณครั้งละ 245 กก. (500 lb ตามหน้าปัด Jack) พร้อมกับเผื่อรอยแตกร้าวเนื่องจากแรงค้ำ-เฉือน และเพิ่มน้ำหนักบรรทุกไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งถึงน้ำหนักบรรทุกประลัย




รูปที่ 4.1 การทดสอบการดึงเหล็กเสริมแรงดึงสูงเส้นผ่าศูนย์กลาง 7 มม.



รูปที่ 4.2 แสดงรายละเอียดหน้าตัดของคานที่ใช้ในการทดลอง



รูปที่ 4.3



รูปที่ 4.3 ชุดทดสอบติดตั้งเครื่องมือการทดลอง.

ตารางที่ 4.1 แสดงคุณสมบัติของคอนกรีตของคานที่ใช้ในการทดลอง

| ชื่อคาน | กำลังประลัย ของคอนกรีต f_c' กก/ซม. | ซีเมนต์:ทราย: หิน (โดยน้ำหนัก) | น้ำ:ซีเมนต์ | การยวบตัว ซม. | อายุในการ ทดลอง วัน |
|---------|--|--------------------------------------|-------------|------------------|---------------------------|
| F-1 กาน | 464 | 1:1.30:2.50 | 0.54 | 2.5 | 13 |
| ปีกคาน | 377 | 1:2.51:4.86 | 0.65 | 2.5 | 7 |
| F-2 กาน | 449 | 1:2.18:2.5 | 0.54 | 2.5 | 7 |
| ปีกคาน | 282 | 1:2.92:2.74 | 0.61 | 5.0 | 4 |
| F-4 กาน | 388 | 1:2.30:2.20 | 0.50 | 2.5 | 8 |
| ปีกคาน | 286 | 1:2.92:2.74 | 0.61 | 5.0 | 6 |
| F-5 กาน | 341 | 1:2.26:2.55 | 0.51 | 2.5 | 7 |
| ปีกคาน | 266 | 1:2.75:2.97 | 0.65 | 5.0 | 5 |
| F-6 กาน | 337 | 1:2.26:2.55 | 0.51 | 2.5 | 7 |
| ปีกคาน | 266 | 1:2.75:2.97 | 0.65 | 5.0 | 4 |
| F-7 กาน | 299 | 1:2.26:2.55 | 0.51 | 2.5 | 9 |
| ปีกคาน | 213 | 1:2.75:2.97 | 0.65 | 5.0 | 6 |

ตารางที่ 4.2 แสดงขนาดของคานต่าง ๆ ที่ใช้ในการทดลอง

| ชื่อคาน | b ซม. | b_w ซม. | b_f ซม. | c ซม. | e ซม. | f ซม. | t ซม. | d ซม. |
|---------|----------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| F-1 | 15.4 | 8.4 | 62.0 | 6.7 | 13.9 | 1.8 | 5.0 | 30.30 |
| F-2 | 15.1 | 10.0 | 60.0 | 7.8 | 13.6 | 0.7 | 5.1 | 28.30 |
| F-4 | 15.5 | 10.5 | 31.2 | 6.6 | 15.6 | 1.1 | 5.3 | 30.10 |
| F-5 | 15.5 | 10.7 | 31.4 | 6.4 | 15.5 | 1.5 | 5.0 | 29.92 |
| F-6 | 15.3 | 10.4 | 31.7 | 6.5 | 15.4 | 1.4 | 5.1 | 30.65 |
| F-7 | 15.2 | 9.8 | 31.8 | 7.1 | 14.0 | 1.7 | 5.3 | 31.05 |

ตารางที่ 4.3 คุณสมบัติของงานที่ใช้ในการทดลอง

| ชื่อคาน | กำลังประลัย ของคอนกรีต (ตัวคาน) f'_c กก./ซม. ² | กำลังประลัย ของคอนกรีต (ปีกคาน) f'_{cs} กก./ซม. ² | เนื้อที่ของ เหล็กเสริม แรงดึงสูง A_{ps} ซม. ² | เปอร์เซ็นต์ ของเหล็ก เสริม ρ % | กำลังอัด ประสิทธิผล f_{se} กก./ซม. ² | เปอร์เซ็นต์ ของการอัด แรง % | ช่วงแรง เฉือน a ซม. |
|---------|---|--|--|--|--|--------------------------------------|------------------------------|
| F-1 | 464 | 377 | 0.77 | 0.041 | 7420 | 45.0 | 91.4 |
| F-2 | 449 | 282 | 1.55 | 0.091 | 9330 | 56.6 | 91.4 |
| F-4 | 388 | 286 | 1.55 | 0.165 | 8420 | 51.0 | 91.4 |
| F-5 | 341 | 266 | 1.55* | 0.165 | 6960 | 42.2 | 91.4 |
| F-6 | 337 | 266 | 1.55* | 0.160 | 7594 | 46.0 | 91.4 |
| F-7 | 299 | 213 | 1.16* | 0.118 | 8197 | 49.7 | 137.2 |

* เหล็กเสริมแรงดึงสูงชนิดผิวเรียบ