

วิธีดำเนินการทดลอง ๑๓

การดำเนินการทดลองนี้ เพื่อที่จะศึกษาคุณสมบัติทางด้านเสียงของวัสดุ โดยแบ่งการทดลองออกเป็นสองตอน

ตอนที่ ๑ จะศึกษาคุณสมบัติในการดูดกลืนเสียงของแผ่นไม้ กระเบื้องแผ่นเรียบ แผ่นสังกะสี และแผ่นเซลโลกรีต


ตอนที่ ๒ จะศึกษาคุณสมบัติในการสูญเสียพลังงานจากการส่งถ่ายเสียง (Transmission Loss) ของแผ่นไม้ กระเบื้องแผ่นเรียบ แผ่นสังกะสีและแผ่นเซลโลกรีต

โดยการเปรียบเทียบคุณสมบัติดังกล่าวในตอนที่ ๑ และตอนที่ ๒ ของวัสดุต่าง ๆ เพื่อเลือกวัสดุที่มีคุณสมบัติในการดูดกลืนและกีดขวางเสียงได้ดี ซึ่งจะให้นำวัสดุที่เลือกได้ไปจัดทำเป็นกำแพงกันเสียงบนทางพิเศษต่อไป

การทดลองตอนที่ ๑ เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์ในการดูดกลืนเสียงของวัสดุ  
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง

๑. Function Generator Type FG 1 ผลิตโดย FARNELL
๒. Power Amplifier Type 2706 ผลิตโดย Brüel & Kjaer  
Copenhagen
๓. Measuring Amplifier Type 2609 ผลิตโดย Brüel & Kjaer  
Copenhagen
๔. Oscilloscope Model Type bwd 539c ผลิตโดย EMD  
Electronics PTY LTD Australia

๕. เครื่องรับไมโครโฟน ขนาด  $\frac{2}{2}$  นิ้ว Type 4165 ผลิตโดย  
Bruel & lej r
๖. แบบจำลอง Standing Wave Apparatus ดังแสดงในรูปที่ ๔.๑



รูปที่ 4.1 แบบจำลอง Standing Wave Apparatus 1 : 5

### วิธีการวัดข้อมูล

การวัดข้อมูลเพื่อคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนเสียงของวัสดุ จะกระทำ  
เป็นขั้นตอนได้ดังนี้คือ

๑. จัดเครื่องต่าง ๆ ดังแสดงในรูปที่ ๔.๒
๒. ใส่ตัวอย่างที่จะทำการทดลองในแบบจำลอง Standing Wave Apparatus
๓. ปรับความถี่ที่ Function Generator ตามค่าศูนย์กลางความถี่แบบ

#### One-third Octave

๔. ในแต่ละความถี่ ปรับระยะไมโครโฟนในท่อแบบจำลอง Standing Wave Apparatus เพื่อให้ได้ค่าระดับความดังสูงสุดและต่ำสุด โดยอ่านค่าระดับความดังเป็น dB (A) จาก Measuring Amplifier และจกระยะที่ตำแหน่งของไมโครโฟน ห่างจากแผ่นวัสดุที่นำมาทดลอง ซึ่งค่าระดับความดังสูงสุดและต่ำสุดที่ได้จะนำไปคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนเสียง (Absorption Coefficient) ของแผ่นตัวอย่าง
๕. ปรับความถี่ถัดไปตามตำแหน่งของศูนย์กลางความถี่แบบ One-third Octave band และดำเนินการวัดข้อมูลตามข้อ ๔ จนครบทุก ๆ ความถี่ที่ต้องการ

### การคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนเสียงของแผ่นตัวอย่าง

ให้  $B =$  ระดับความดังสูงสุด - ระดับความดังต่ำสุด dB(A)

$$B = 20 \log (P_{max}/P_{min})$$


$$P_{max}/P_{min} = SWR = \text{antilog } \frac{B}{20}$$

$$a = 1 - \left( \frac{SWR - 1}{SWR + 1} \right)^2$$

สัมประสิทธิ์การดูดกลืนเสียงของวัสดุ (a)

ค่าของสัมประสิทธิ์การดูดกลืนเสียงของวัสดุจะดูได้จากตารางที่ ๔.๑ และรูปที่ ๔.๓






แบบจำลอง Standing Wave Apparatus

รูปที่ 4.2 แสดงการใช้เครื่องมือ เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนเสียงของวัสดุ

ตารางที่ ๔.๑ แสดงค่า ส.ป.ส.การดูดกลืนเสียงของวัสดุที่ความถี่ต่าง ๆ

ตัวอย่าง	ความหนา	ความถี่ (เฮิรซ์)														
		๓๑๕	๕๐๐	๕๐๐	๖๓๐	๘๐๐	๑๐๐๐	๑๒๕๐	๑๖๐๐	๒๐๐๐	๒๕๐๐	๓๑๕๐	๔๐๐๐	๕๐๐๐	๖๓๐๐	๘๐๐๐
ไม้ซัน	๑ นิ้ว	๐.๑๗๐	๐.๑๕๐	๐.๑๓	๐.๑๑	๐.๐๙๗	๐.๑๐๘	๐.๐๙๕	๐.๑๐๖	๐.๑๖๕	๐.๒๐	๐.๒๒	๐.๒๖๕	๐.๒๘	๐.๔๕๐	๐.๕๐๕
ไม้เค็ง	๑ นิ้ว	๐.๑๖๖	๐.๑๕๕	๐.๑๑๒	๐.๐๙๗	๐.๐๗๕	๐.๐๘๓	๐.๐๙๐	๐.๑๒๐	๐.๐๙๕	๐.๑๓๐	๐.๑๕๖	๐.๒๑๖	๐.๒๕๘	๐.๓๕๐	๐.๔๕๒
ไม้ตะเคียนหิน	๑ นิ้ว	๐.๑๕๗	๐.๑๒๘	๐.๑๑๓	๐.๑๐๒	๐.๐๗๓	๐.๐๘๘	๐.๐๗๐	๐.๑๕๒	๐.๑๓๗	๐.๑๖๗	๐.๑๗๐	๐.๒๒๒	๐.๒๖๖	๐.๔๐๘	๐.๕๗๒
ไม้ตะเคียนทอง	๑ นิ้ว	๐.๑๕๐	๐.๑๑๗	๐.๐๙๖	๐.๐๘๕	๐.๐๕๕	๐.๐๕๑	๐.๐๗๕	๐.๑๐๕	๐.๐๙๖	๐.๑๑๗	๐.๑๕๖	๐.๒๑๖	๐.๒๓๖	๐.๓๕๓	๐.๔๓๓
กระเบื้องกระดาศเรียบ	๖ มม.	๐.๑๒๖	๐.๑๐๓	๐.๐๘๕	๐.๐๗๕	๐.๐๖๐	๐.๑๐๒	๐.๐๕๗	๐.๑๐๖	๐.๐๘๖	๐.๑๑๕	๐.๑๓๖	๐.๒๓๖	๐.๒๖๖	๐.๓๕๓	๐.๔๓๓
กระเบื้องกระดาศเรียบ	๘ มม.	๐.๑๓๒	๐.๑๑๕	๐.๑๐๖	๐.๐๙๐	๐.๐๗๓	๐.๐๘๘	๐.๐๖๖	๐.๑๐๒	๐.๐๗๐	๐.๑๑๕	๐.๑๖๗	๐.๒๓๖	๐.๒๖๖	๐.๓๕๓	๐.๔๓๓
แผ่นสังกะสี	เบอร์ ๒๕	๐.๐๙	๐.๐๘๑	๐.๐๗๘	๐.๐๖๗	๐.๐๖๖	๐.๑๐๖	๐.๐๗๗	๐.๐๙๑	๐.๐๘๒	๐.๑๑๖	๐.๑๕๕	๐.๒๐๕	๐.๒๒๒	๐.๒๕๒	๐.๒๕๒
แผ่นสังกะสี	เบอร์ ๒๖	๐.๑๐๕	๐.๐๙๕	๐.๐๘๘	๐.๐๘๒	๐.๐๗๓	๐.๑๑๖	๐.๐๘๕	๐.๑๐๘	๐.๐๙๕	๐.๑๑๕	๐.๑๒๕	๐.๐๒๕	๐.๒๑๖	๐.๒๑๗	๐.๒๕๕
แผ่นเซลโลกรีต	$\frac{9}{16}$ นิ้ว	๐.๕๒๖	๐.๓๘๐	๐.๓๕๐	๐.๓๕๓	๐.๓๘๕	๐.๕๓๕	๐.๖๗๓	๐.๘๑๕	๐.๕๐๗	๐.๕๒๓	๐.๕๓๕	๐.๕๕๓	๐.๖๕๑	๐.๗๑๒	๐.๗๖๕

หมายเหตุ ขนาดพื้นที่ของวัสดุที่ใช้ในการทดลอง ๑๕ ซม. X ๑๕ ซม.



## การทดลองตอนที่ ๒

การทดลองในตอนที่ ๒ นี้ เพื่อหาค่าการสูญเสียพลังงานจากการส่งถ่ายเสียง (Transmission Loss) ซึ่งเครื่องมือต่าง ๆ ที่ต้องใช้ประกอบการทดลองมีดังนี้

๑. Function Generator Type FG 1 ผลิตโดย Farnell
๒. Power Amplifier Type 2706 ผลิตโดย Brüel & Kj r
๓. Measuring Amplifier Type 2609 ผลิตโดย Brüel & Kj r
๔. Oscilloscope Model Type bwd 539C ผลิตโดย B&W Electronics

PTY, LTD. Australia

๕. Condenser Microphone ขนาด  $\frac{3}{8}$  นิ้ว Type 4165 ผลิตโดย Brüel & Kj r จำนวน ๒ เครื่อง

๖. Noise Level Analyzer Type 4426 ผลิตโดย Brüel & Kj r

๗. แบบจำลอง Standing Wave Apparatus ดังแสดงในรูปที่ ๔.๔

แบ่งออกเป็น

๗.๑ ท่อรับเสียง ซึ่งประกอบด้วย

๗.๑.๑ ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว ยาว ๔๐ ซม. กลึงเกลียวที่ปลายทั้งสองข้าง

๗.๑.๒ แผ่น PVC ขนาด ๒๒ ซม. X ๒๒ ซม.หนา ๔ มม. จำนวน ๓ แผ่น ประกบติดกันที่เป็นแผ่น

๗.๑.๓ แผ่นอลูมิเนียม ขนาด ๒๒ ซม. X ๒๒ ซม.หนา ๑ มม. ใช้ทำเป็นแผ่น เพื่อให้สอดไมโครโฟนให้อยู่ในแนวระดับศูนย์กลางท่อพอดี รายละเอียดของการทำแผ่นเหมือนกับแผ่นในรูปที่ ๔.๑

๗.๑.๔ แผ่นเซลโลโลกรีดหนาครึ่งนิ้ว ประคิษฐ์โดยกรู๊สปลายท่อรับเสียงเป็นระยะ ๑๐ ซม. ดังแสดงในรูปที่ ๔.๔



## ๗.๒ ท่อกำเนิดเสียง

๗.๒.๑ ลำโพงขนาด ๖ นิ้ว ๒๐ วัตต์ ๔ โอห์ม บุติงโดย

Kenwood

๗.๒.๒ ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว ยาว ๑.๐๐ ม. กลึงเกลียวที่ปลายทั้งสองข้าง

๗.๒.๓ แผ่น PVC ขนาด ๒๒ ซม. X ๒๒ ซม.หนา ๔ มม. กลึงเกลียวประกบติดกับปลายทั้งสองของท่อ

๗.๒.๔ แผ่นอลูมิเนียมขนาด ๒๒ ซม. X ๒๒ ซม. หนา ๑ มม. จำนวน ๒ แผ่น ใช้ทำแป้น เพื่อสอดไมโครโฟนให้อยู่ในแนวระดับศูนย์กลางท่อ รายละเอียดในการทำแป้นจะดูได้จากรูปที่ ๔.๑

### วิธีการทดลอง

๑. จัดเครื่องมือต่าง ๆ ดังแสดงในรูปที่ ๔.๔
๒. ใส่วัสดุที่ต้องการหาค่าการกีดขวางเสียงของวัสดุ ดังรูปที่ ๔.๔
๓. ปรับความถี่ตามตำแหน่งศูนย์กลางความถี่แบบ One-third Octave
๔. ปรับตำแหน่งไมโครโฟนในท่อกำเนิดเสียง ให้ได้ระดับเสียงสูงสุด และต่ำสุด โดยบันทึกระดับความดัง ดังกล่าวจากเครื่อง Measuring Amplifier พร้อมทั้งบันทึกระยะห่างของตำแหน่ง ไมโครโฟนจากแผ่นวัสดุ
๕. จัดตำแหน่งของเครื่องรับไมโครโฟนในท่อรับเสียงให้ห่างจากแผ่นวัสดุเป็นระยะ ๑๕ ซม. ทำการบันทึกระดับความดังเป็นลำดับ จากเครื่อง

### Noise Level Analyzer

๖. ปรับความถี่ที่เครื่อง Sign Generator จนครบความถี่ที่ต้องการ
๗. ทำการบันทึกข้อมูลดังข้อ ๔ และ ๕ ตามความถี่ที่ปรับในข้อ ๖
๘. ทำการหาค่าการกีดขวางเสียงของวัสดุจากข้อมูลที่บันทึกได้

### วิธีการหาค่าการกีดขวางเสียงของวัสดุ

หาระดับความดังที่ทอกำเน็คเสียง โดยใช้ค่าเฉลี่ยจากระดับความดังสูงสุด และต่ำสุดที่บันทึกได้จากการทดลองในข้อที่ ๔

ค่าการกีดขวางเสียงของวัสดุที่ความถี่ต่าง ๆ จะหาได้จาก

$$TL = L_1 - L_2 + 10 \log \frac{S}{A}$$

โดย  $L_1$  เป็นระดับความดังเฉลี่ยที่ทอกำเน็คเสียง


$L_2$  เป็นระดับความดังเฉลี่ยที่ทอรับเสียง

$S$  พื้นที่ผิวของวัสดุที่กั้นขวาง

$A$  เป็นพื้นที่สมมูลของทอรับเสียง =  $sa$

นั่นคือ  $TL = L_1 - L_2 + 10 \log \frac{1}{a}$

ค่าการกีดขวางเสียงของวัสดุจะหาคได้จากตารางที่ ๔.๒ และรูปที่ ๔.๕




รูปที่ 4.4 แสดงการใช้เครื่องมือ เพื่อหาค่าการกีดขวางเสียงของวัสดุ


ตารางที่ ๔.๒ แสดงค่าการกักขวางเสียงของวัสดุที่ความถี่ต่าง ๆ

แผ่นวัสดุ	ความหนา	ความถี่ (เฮิรซ์)														
		๓๑๕	๕๐๐	๕๐๐	๖๓๐	๘๐๐	๑๐๐๐	๑๒๕๐	๑๖๐๐	๒๐๐๐	๒๕๐๐	๓๑๕๐	๔๐๐๐	๕๐๐๐	๖๓๐๐	๘๐๐๐
ไม้ชน	๑ นิ้ว	๔๗.๕	๔๕.๒	๔๒.๗	๔๑.๖	๔๑.๑	๔๒.๗	๓๘.๒	๓๕.๒	๔๐.๐	๔๑.๐	๔๑.๗	๔๒.๗	๔๘.๓	๔๕.๕	๕๐.๕
ไม้เต็ง	๑ นิ้ว	๔๖.๐	๔๕.๓	๔๓.๕	๔๓.๕	๔๒.๒	๔๓.๕	๔๑.๕	๓๕.๗	๓๘.๐	๓๕.๕	๔๓.๑	๔๕.๗	๔๕.๕	๔๕.๖	๔๗.๕
ไม้ตะเคียนหิน	๑ นิ้ว	๕๐.๕	๔๕.๕	๔๕.๕	๔๖.๖	๔๑.๕	๔๓.๑	๓๖.๕	๓๖.๕	๓๕.๖	๓๗.๕	๔๑.๕	๔๑.๕	๔๒.๕	๔๓.๕	๔๕.๓
ไม้ตะเคียนทอง	๑ นิ้ว	๔๑.๗	๔๗.๑	๔๕.๗	๔๒.๕	๓๑.๖	๓๗.๑	๓๕.๐	๔๑.๕	๔๑.๑	๔๑.๓	๔๓.๐	๔๓.๗	๔๕.๓	๔๕.๖	๔๕.๖
กระเบื้องกระตาศเรียบ	๖ มม.	๔๗.๑	๓๖.๕	๓๕.๕	๓๒.๐	๓๒.๒	๓๒.๕	๓๑.๕	๔๒.๒	๓๕.๕	๔๑.๓	๔๑.๕	๔๑.๖	๔๓.๓	๔๕.๕	๕๖.๒
กระเบื้องกระตาศเรียบ	๘ มม.	๕๕.๒	๓๘.๕	๓๕.๗	๓๓.๕	๓๒.๕	๓๒.๕	๓๑.๕	๔๒.๒	๓๕.๕	๔๓.๕	๔๕.๕	๔๕.๗	๔๕.๕	๕๖.๕	๕๗.๑
แผ่นสังกะสี	เบอร์ ๒๘	๓๗.๕	๓๖.๕	๓๕.๐	๓๕.๗	๓๕.๐	๓๕.๕	๓๖.๖	๓๗.๕	๓๕.๕	๓๕.๕	๓๕.๒	๔๐.๒	๔๒.๕	๔๕.๕	๕๖.๒
แผ่นสังกะสี	เบอร์ ๒๖	๓๘.๕	๓๖.๓	๓๕.๕	๓๓.๒	๓๓.๓	๓๕.๕	๓๐.๕	๓๗.๗	๓๕.๒	๔๐.๒	๔๑.๐	๔๑.๕	๔๕.๓	๕๖.๖	๕๗.๑
แผ่นเซลโลกรีต	$\frac{๑}{๒}$ นิ้ว	๓๐.๕	๒๐.๒	๑๘.๖	๑๗.๑	๑๗.๖	๑๘.๑	๑๘.๗	๒๓.๕	๑๗.๕	๑๕.๗	๒๑.๖	๒๓.๕	๒๖.๗	๒๗.๕	๒๙.๒






รูปที่ 4.5 แสดงค่าการกีดขวางเสียงของวัสดุที่ความถี่ต่างๆ



Noise Level Analyzer 4426 ( B & K )




Microphone 4165 ( B & K )



Power Amplifier 2706


Power Amplifier 2706 ( B & K )



2609

Measuring Amplifier 2609 ( B & K )

รูปที่ 4.6 รูปแสดงเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง



Function Generator FG1 ( Farnell )

รูปที่ 4.6 ( ต่อ ) แสดงเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง