



การทดลองหาอัตราการดูดซึมน้ำและการยืดเหี่ยวระหว่างคอนกรีตกับไม้ไผ่ที่มีผิวลักษณะต่าง ๆ กัน

การดูดซึมน้ำของไม้ไผ่เป็นสาเหตุใหญ่ในการสูญเสียแรงยึดเหี่ยวระหว่างไม้ไผ่กับคอนกรีต ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของการใช้ไม้ไผ่เสริมในโครงสร้างคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ดังนั้นการจะทำให้โครงสร้างมีประสิทธิภาพการใช้งานในช่วงเวลานานจึงต้องคำนึงถึงสาเหตุและหาทางแก้ไขปัญหานี้

3.1 วัสดุที่ใช้ในการทดลอง

3.1.1 ไม้ไผ่เสริมเป็นชนิดไผ่รวกซึ่งมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า *Thyrsostachys Oleverii Gamble* ⁽⁴⁾ ไม้ไผ่ที่ใช้ในการทดลองนี้มีความยาวระหว่างปล้องประมาณ 26.0 ถึง 36.0 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ถึง 3.5 ซม. และความหนา 0.4 ถึง 1.0 ซม. คุณสมบัติของไม้ไผ่ที่ใช้ในการทดลองเป็นไม้ไผ่ผ่าซีกทั้งหมด ซึ่งไม้ไผ่ปล้องหนึ่งผ่าประมาณ 4-6 ซีก

คุณสมบัติการรับแรงดึงของไม้ไผ่ที่ใช้ในการทดลองหา โดยใช้ไม้ที่มีขนาดและรูปร่างตามรูป 3.1 (ก) แสดงไว้ในตารางที่ 3.1 มีค่าเฉลี่ยของหน่วยแรงดึงเฉลี่ยเท่ากับ $1,653 \text{ กก./ซม.}^2$

โมดูลัสยืดหยุ่นหาได้จากการดึงไม้ไผ่โดยติดเกจวัดความเครียดแบบกล (Mechanical Strain Gage) ดังแสดงในรูปที่ 3.2 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยแรงดึงของไม้ไผ่กับความเครียด แสดงไว้ในรูปที่ 3.4 ได้ค่าเฉลี่ยโมดูลัสยืดหยุ่นของไม้ไผ่เท่ากับ $2.26 \times 10^5 \text{ กก./ซม.}^2$

3.1.2 คอนกรีตใช้อัตราส่วนผลมของปูนซีเมนต์ : ทราย : หิน = 1 : 3 : 3
โดยน้ำหนัก และใช้อัตราส่วนน้ำ : ซีเมนต์ = 0.60 โดยน้ำหนัก

โดยที่

(ก) ปูนซีเมนต์ ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดที่ 3 (ตราช้างเอราวัณ)

(ข) ทราย ใช้ทรายที่มีโมดูลัสความละเอียด 2.96 ส่วนทรายที่ใช้ผสมกับ
ฟลิกโทคสำหรับทาผิวไม้ไม้ เป็นทรายที่ผ่านตะแกรงเบอร์ 50 ทั้งหมด

(ค) หิน ใช้หินเกล็ด ซึ่งผ่านตะแกรง 3/8 นิ้ว ทั้งหมด

(ง) น้ำ ใช้น้ำประปา

3.2 ตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง

3.2.1 การดูดซึมน้ำของไม้ไม้

ตัวอย่างไม้ไม้ที่ใช้ได้จากการผ่าไม้ไม้ที่มีความหนาประมาณ 0.5 ซม. ให้
มีขนาดกว้าง 1.5 ซม. และยาว 25 ซม. ตัวอย่างมี 5 ชุด ๆ ละ 4 ชิ้น นำไปปรับปรุง
ผิวต่าง ๆ กันตั้งจะได้อีกกล่าวต่อไปในหัวข้อ 3.2.3

3.2.2 แรงยึดเหนี่ยวระหว่างไม้ไม้กับคอนกรีต

รูปที่ 3.1 (ข) แสดงชิ้นส่วนไม้ไม้ที่ใช้ในการหาแรงยึดเหนี่ยวระหว่างไม้
ไม้กับคอนกรีต ตัวอย่างทดลองมีทั้งชนิดไม้ปรับปรุงผิวและปรับปรุงผิวซึ่งจะได้อีกกล่าวต่อไปในหัว
ข้อ 3.2.3 สำหรับชิ้นส่วนที่ปรับปรุงผิวแล้วจะทิ้งไว้ให้แห้ง 1 วัน แล้วจึงหล่อคอนกรีตหุ้มมี
ขนาด 15x15x15 ซม. โดยไม้ไม้ตัวอย่างเสียบไว้ตรงกลางและปลายโผล่ออกมา 1 ซม.
ตัวอย่างคอนกรีตทุกก้อนจะถูกบ่มขึ้นต่อเนื่องกันจนกระทั่งคอนกรีตมีอายุ 7 วัน

3.2.3 ลักษณะผิวของไม้ไม้ตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง

การวิจัยนี้ได้ทดลองไม้ไม้ที่มีผิวลักษณะต่าง ๆ กัน ดังนี้

ชุดที่ 1 ใช้สัญลักษณ์ "น" เป็นไม้ไม้ที่ไม่ได้ปรับปรุงผิว ในการทดลองหา
แรงยึดเหนี่ยวจะทำการแช่ตัวอย่างในน้ำไว้ 24 ชม. แล้วซับให้แห้งก่อนทำการเทคอนกรีตหุ้ม

ชุดที่ 2 F3 (S1) เป็นไม้ผุที่ทำผิวด้วยฟลินท์โคท (Flintkote) เบอร์ 3 ผสมทรายละเอียด 70% และผสมน้ำ 10% ของน้ำหนักฟลินท์โคท การปรับปรุงผิว ทำโดยทาไม้ผุด้วยส่วนผสมฟลินท์โคท-ทราย 1 ชั้น ทิ้งไว้ให้แห้ง 1 วัน แล้วส่งนำไปทดลองหาอัตราการดูดซึมน้ำหรือหล่อคอนกรีตหุ้มเพื่อทดสอบหาแรงยึดเหนี่ยวระหว่างไม้ผุกับคอนกรีต

ชุดที่ 3 F16 (S1) คล้ายกับชุดที่ 2 ต่างกันคือใช้ฟลินท์โคทเบอร์ 16 แทนเบอร์ 3 ส่วนการผสมทรายใช้อัตราส่วนผสมเดียวกัน

ชุดที่ 4 F16 (1) เป็นไม้ผุที่ทำผิวด้วยฟลินท์โคทเบอร์ 16 ผสมน้ำ 10% ของน้ำหนักฟลินท์โคท ทา 1 ชั้น ทิ้งไว้ให้แห้ง 1 วัน ส่งนำมาทดลองหาอัตราการดูดซึมน้ำของไม้ผุหรือเทคอนกรีตหุ้มแล้วแต่กรณี

ชุดที่ 5 F16 (2) คล้ายกับชุดที่ 4 ต่างกันคือทาฟลินท์โคทเบอร์ 16 2 ชั้น โดยทาชั้นแรกตามแนวขนานกับเส้น ทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 2 ชั่วโมง แล้วทาชั้นที่ 2 ตามแนวตั้งฉากกับเส้น ทิ้งไว้ให้แห้ง 1 วัน ส่งนำมาทดลองหรือเทคอนกรีตแล้วแต่กรณี

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง

3.3.1 เครื่องทดสอบวัสดุ Amsler ขนาด 20 ตัน ใช้ดึงไม้ผุเพื่อหาหน่วยแรงดึง และหน่วยแรงยึดเหนี่ยวระหว่างไม้ผุกับคอนกรีต

3.3.2 เวอร์เนีย (Vernier) ใช้หาขนาดหน้าตัดของไม้ผุ

3.3.3 เกจวัดความเครียดแบบกล (Mechanical Strain Gage) ที่มีระยะเกจ 20 ซม. ใช้หาค่าโมดูลัสยืดหยุ่นของไม้ผุ

3.3.4 ตะแกรงร่อนเบอร์ 4-100 ใช้ร่อนหาส่วนคละของทราย

3.3.5 ตาชั่ง ใช้ชั่งน้ำหนักของปูนซีเมนต์ หิน ทราย น้ำ แท่งคอนกรีตรูปทรงกระบอก ที่ใช้ในการทดลอง อ่านได้ละเอียด 0.1 กก.

3.3.6 เครื่องทดสอบวัสดุ Amsler ขนาด 100 ตัน ใช้กัดแท่งคอนกรีตรูปทรงกระบอกหาหน่วยแรงอัดประลัย

3.3.7 เตาอบ ใช้อบหาความชื้นของไม้ไม้

3.3.8 ตาชั่งไฟฟ้า ใช้ชั่งหาอัตราการดูดซึมน้ำของไม้ไม้วัดได้ละเอียด 0.001 กรัม

3.3.9 เครื่องมือทดสอบหาการยึดเหนี่ยวตัวระหว่างไม้ไม้กับคอนกรีต พร้อมเกจ

วัดระยะ (Mechanical dial gage)

3.4 การทดลองหาอัตราการดูดซึมน้ำของไม้ไม้และแรงยึดเหนี่ยวระหว่างไม้ไม้กับคอนกรีต

นำไม้ไม้ทั้ง 5 ชุด มาทดลองหาอัตราการดูดซึมน้ำของไม้ไม้และแรงยึดเหนี่ยวระหว่างไม้ไม้กับคอนกรีต เพื่อเลือกวิธีการปรับปรุงผิวไม้ไม้ที่ดีที่สุด คือ มีการดูดซึมน้ำน้อยและมีแรงยึดเหนี่ยวดี มาใช้กับไม้ไม้ที่เสริมในตงและแผ่นพื้น-ตง คอนกรีตเสริมไม้ไม้

3.4.1 การดูดซึมน้ำของไม้ไม้

ชั่งตัวอย่างบนตาชั่งไฟฟ้าที่อ่านได้ละเอียด 0.001 กรัม แล้วเอาไปแช่ในน้ำ นำขึ้นมาซับให้แห้งแล้วชั่งบนตาชั่งไฟฟ้าเมื่อครบเวลา 1/2 ชม. 1 ชม. ทุก ๆ 1 ชม. จนครบ 12 ชม. จากนั้นทำการทดลองเมื่อเวลา 24 ชม. 48 ชม. 72 ชม. 144 ชม. 240 ชม. และ 408 ชม. ตามลำดับ

3.4.2 แรงยึดเหนี่ยวระหว่างไม้ไม้กับคอนกรีต

ตัวอย่างทั้ง 5 ชุด ถูกทำการทดลองหาแรงยึดเหนี่ยวแบบ Pull out Test ตามมาตรฐานของ ASTM C 234-71 ดังแสดงในรูปที่ 3.5 ได้ติดตั้งเกจวัดระยะ (Mechanical dial gage) ที่อ่านได้ละเอียด 0.01 มม. เพื่อวัดการเคลื่อนตัวของไม้ไม้สัมผัสกับคอนกรีต การเพิ่มแรงดึงกระทำอย่างสม่ำเสมอและอ่านค่าการเคลื่อนตัวของไม้ไม้จากเกจวัดระยะ (Mechanical dial gage) ทุก ๆ แรงดึงที่เพิ่มขึ้น 20 กก. ทำการทดลองจนกระทั่งไม้ไม้หลุดจากคอนกรีตไม่สามารถรับแรงได้อีกต่อไป

การวิจัยนี้ได้ทำการทดลองเป็น 2 โครงการ ดังนี้

โครงการที่ 1 เป็นการหาแรงยึดเหนี่ยวในช่วงระยะเวลาสั้น คือ เมื่อก่อนคอนกรีตเสริมไม้ไม้มีอายุครบ 7 วัน เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับผลของอัตราการดูดซึมน้ำ

น้ำของไม้ไม่ทำลักษณะการปรับปรุงผิวที่มีอัตราการดูดน้ำน้อย แต่มีแรงยึดเหนี่ยวดี ได้ทำการทดลอง 2 ครั้ง โดยใช้ตัวอย่างคอนกรีตเสริมไม้ไผ่รวม 36 ก้อน

โครงการที่ 2 เป็นการหาแรงยึดเหนี่ยวเมื่อก่อนคอนกรีตตัวอย่างมีอายุ 2 สัปดาห์ 2 เดือน และ 4 เดือน ตามลำดับ สำหรับไม้ไผ่ที่ใช้เป็นไม้ไผ่ที่เสถียร การปรับปรุงผิวที่ได้จากโครงการที่ 1 รวมทั้งไม้ไผ่ที่ไม่ได้ปรับปรุงผิว ชิ้นส่วนที่ใช้ในโครงการนี้ทั้งหมดมีจำนวน 36 ก้อน

3.5 ผลการทดลองหาอัตราการดูดซึมน้ำของไม้ไผ่และแรงยึดเหนี่ยวระหว่างไม้ไผ่กับคอนกรีต

3.5.1 การดูดซึมน้ำของไม้ไผ่

ผลการทดลองแสดงอัตราการดูดซึมน้ำของไม้ไผ่ที่มีผิวลักษณะต่าง ๆ กัน แสดงไว้ในรูปที่ 3.7 สำหรับรูปที่ 3.8 และ 3.9 แสดงการกระจายของการผันแปรของการดูดซึมน้ำของไม้ไผ่ตามเวลาจนถึง 144 ชม. สำหรับการทดลองชุดที่ 1 และ 408 ชม. สำหรับการทดลองชุดที่ 2 ได้แสดงผลการทดลองของฟางและเพีย⁽¹⁵⁾ (Fang and Fay) ไว้เพื่อเปรียบเทียบกับ ตารางที่ 3.4 แสดงค่าเฉลี่ยของการดูดซึมน้ำเมื่อเวลา 24 ชม. 72 ชม. และ 144 ชม.

จากผลการทดลองไม้ไผ่ 2 ชุด พบว่าในเวลา 24 ชม. แรกไม้ไผ่ที่ไม่ได้ปรับปรุงผิวดูดน้ำถึง 34.2% และ 21.5% ของน้ำหนักแห้งของมันเอง เมื่อความชื้นเฉลี่ยของไม้ไผ่ที่มีอยู่ก่อนการทดลองเท่ากับ 21.9% และ 15.6% ตามลำดับ จากตารางที่ 3.4 การทดลองครั้งที่ 2 พบว่าในเวลา 24 ชม. ชิ้นส่วน F3 (S1) ดูดน้ำน้อยที่สุดคือ ดูดน้ำ 57% เมื่อเปรียบเทียบกับชิ้นส่วนที่ไม่ปรับปรุงผิว (น) โดยที่ชิ้นส่วน F16 (2) F16 (S1) และ F16 (1) ดูดน้ำ 65% 67% และ 79% ตามลำดับ

จากการเปรียบเทียบในรูปที่ 3.9 เห็นได้ว่าไม้ไผ่ที่ไม่ปรับปรุงผิวซึ่งทดลองโดยฟางและเพีย⁽¹⁵⁾ (Fang and Fay) มีค่าเฉลี่ยของการดูดซึมน้ำใกล้เคียงกับตัวอย่างที่

ใช้ในการวิจัยนี้เมื่อเวลา 12 ชม. ในช่วงแรกไม้ไผ่ที่ปรับปรุงผิวโดยฟางและเพย์* ดูดซิมม่าไกล์ เคียงกับชิ้นส่วน F3 (S1) ของการวิจัยนี้ แต่พอนานเข้าชิ้นส่วนของฟางและเพย์ ดูดซิมม่าไกล์ เพียงประมาณครึ่งหนึ่งของชิ้นส่วน F3 (S1) เมื่อเวลา 72 ชม. แสดงว่าการปรับปรุงผิวด้วย กัมมะถันและทรายจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันการดูดซิมม่าไกล์มากกว่าการปรับปรุงผิวด้วย F3 (S1) แต่วิธีการปรับปรุงผิวด้วยกัมมะถันและทรายไม่สะดวกในการทำงานเนื่องจากต้องทำที่แช่ไม้ไผ่ และต้องระวังอันตรายเนื่องจากพิษของกัมมะถันต่างกับการปรับปรุงผิวที่ทำในการทดลองซึ่งใช้ วิธีหาไม้ไผ่แล้วทิ้งให้แห้ง เท่านั้นและไม่มีอันตรายเนื่องจากฟลินท์โคทเป็นสารไม่มีพิษ (5)

นำส่ง เกตุว่า ในช่วงแรกไม้ไผ่ที่ไม่ปรับปรุงผิวจะดูดน้ำมาก แต่ไม้ไผ่ที่ปรับปรุง ผิวในการวิจัยนี้ดูดน้ำน้อย แต่พอนานเข้าไม้ไผ่ที่ปรับปรุงผิวจะค่อย ๆ ดูดน้ำเพิ่มขึ้นในอัตราส่วน ที่มากขึ้นเมื่อเทียบกับไม้ไผ่ที่ไม่ปรับปรุงผิวจนเปอร์เซ็นต์การดูดซิมม่าไกล์ของไม้ไผ่ที่ปรับปรุงผิวเข้า ไกล์ไม้ไผ่ที่ไม่ปรับปรุงผิว ทั้งนี้เนื่องจากไม้ไผ่มีความสามารถในการดูดซิมม่าไกล์จนอิ่มตัวได้จำนวน หนึ่ง ไม้ไผ่ที่ไม่ได้ทำสารชะลอการดูดซิมม่าไกล์จะดูดซิมม่าไกล์ได้มากในช่วงแรก เมื่อเริ่มจะอิ่ม ตัวจึงค่อย ๆ ดูดซิมม่าไกล์น้อยลงตามลำดับ ส่วนไม้ไผ่ที่ปรับปรุงผิวโดยการทาฟลินท์โคทหุ้มอยู่จะดูด ซิมม่าไกล์ได้ช้าในช่วงแรก เนื่องจากฟลินท์โคทช่วยชะลอการดูดซิมม่าไกล์ ส่วนการที่ไม่ได้ทาฟลินท์โคท ดูดซิมม่าไกล์เข้าไปเรื่อย ๆ จนเข้าใกล้จุดอิ่มตัว แสดงว่าฟลินท์โคทที่หุ้มอยู่ไม่สามารถป้องกันการ ดูดซิมม่าไกล์ได้สมบูรณ์

3.5.2 แรงยึดเหนี่ยวระหว่างไม้ไผ่กับคอนกรีต

โครงการที่ 1 แรงยึดเหนี่ยวในระยะเวลาลั้น ตารางที่ 3.2 และ 3.3 แสดงผลของแรงยึดเหนี่ยวระหว่างไม้ไผ่กับคอนกรีตเมื่ออายุ 7 วัน ของการทดลอง 2 ชุด รูปที่ 3.10 และ 3.11 เป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงดึงกับการเลื่อนของไม้ไผ่ สัมพันธ์กับคอนกรีต

* การปรับปรุงผิวของฟางและเพย์ทำโดยใช้วิธี Sand blasting เพื่อขจัดไม้ไผ่ ที่เรียบออกไป แล้วนำไปแช่ในกัมมะถันเหลว 1 ชั่วโมง จากนั้นโรยด้วยทรายอีก 1 ชั้น ทิ้งไว้ ให้แห้ง

จากการทดลองพบว่าไม้ไผ่ F16 (1) มีแรงยึดเหนี่ยวเมื่ออายุ 7 วัน ต่ำที่สุดคือ 9.78 และ 7.48 กก./ซม.² สำหรับไม้ไผ่ชุดแรกและชุดที่ 2 ตามลำดับ รองลงมาคือ F3 (S1) ซึ่งมีแรงยึดเหนี่ยวเมื่ออายุ 7 วัน คือ 7.68 และ 5.41 กก./ซม.² ส่วน F16 (S1) และ F16 (2) นั้นเห็นได้ว่าแรงยึดเหนี่ยวเมื่อ 7 วัน มีค่าน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับ F16 (1) และ F3 (S1) คือ 6.45 และ 5.01 กก./ซม.² ตามลำดับ

การเปรียบเทียบผลระหว่างอัตราการดูดซึมน้ำกับแรงยึดเหนี่ยวระหว่างไม้ไผ่กับคอนกรีตในระยะเวลาสั้น

การเปรียบเทียบระหว่างแรงยึดเหนี่ยวเมื่ออายุ 7 วัน กับอัตราการดูดซึมน้ำของไม้ไผ่แสดงไว้ในตารางที่ 3.4

พบว่าไม้ไผ่ F16 (1) มีแรงยึดเหนี่ยวต่ำที่สุดคือ 9.78 และ 7.48 กก./ซม.² สำหรับไม้ไผ่ชุดแรกและชุดที่ 2 ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับไม้ไผ่ น แต่มีอัตราการดูดซึมน้ำที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับ การปรับปรุงชนิดอื่น คือดูดซึมน้ำ 67% และ 79% ของไม้ไผ่ที่ไม่ได้ปรับปรุงผิว เมื่อเวลา 24 ชม. สำหรับไม้ไผ่ F3 (S1) มีอัตราการดูดซึมน้ำน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับ การปรับปรุงชนิดอื่นคือ ดูดน้ำ 57% ของไม้ไผ่ไม่ปรับปรุงผิว เมื่อเวลา 24 ชม. และชิ้นส่วนมีแรงยึดเหนี่ยวเมื่ออายุ 7 วัน เท่ากับ 7.68 และ 5.41 กก./ซม.² ส่วนไม้ไผ่ F16 (S1) และ F16 (2) นั้นเห็นได้ว่าค่าแรงยึดเหนี่ยวเมื่ออายุ 7 วันมีค่าน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับ F16 (1) และ F3 (S1) คือ F16 (S1) มีค่าแรงยึดเหนี่ยวเท่ากับ 6.45 กก./ซม.² และ F16 (2) มีค่าแรงยึดเหนี่ยวเท่ากับ 5.01 กก./ซม.² อัตราการดูดซึมน้ำของ F16 (S1) เท่ากับ 67% ของไม้ไผ่ไม่ปรับปรุงผิว และ F16 (2) มีอัตราการดูดซึมน้ำเท่ากับ 46% และ 65% ของไม้ไผ่ไม่ปรับปรุงผิว เห็นได้ว่ามีค่ามากกว่า F3 (S1)

ดังนั้นจึงเลือกวิธีการปรับปรุงผิวแบบ F16 (1) และ F3 (S1) เพื่อนำไปหาแรงยึดเหนี่ยวในระยะยาวนานพอสมควร และนำไปเสริมในตงและแผ่นพื้น-ตง ต่อไป

โครงการที่ 2 แรงยึดเหนี่ยวในระยะเวลายาวนานพอสมควร

ผลของแรงยึดเหนี่ยวของไม้ไผ่กับคอนกรีตเมื่ออายุ 2 สัปดาห์ 2 เดือน และ

4 เดือน แสดงในตารางที่ 3.5 3.6 และ 3.7 ตามลำดับ ส่วนรูปที่ 3.12 เป็นการเปรียบเทียบผลของแรงยึดเหนี่ยวที่แปรเปลี่ยนตามเวลาของไม้ไม้ที่มีลักษณะผิวต่าง ๆ กัน

เห็นได้ว่าใน 2 สัปดาห์แรกนั้น ค่าเฉลี่ยของแรงยึดเหนี่ยวมีค่าสูง คือชิ้นส่วน น มีค่าเท่ากับ 4.67 กก./ซม.^2 F3 (S1) มีค่าเท่ากับ 6.41 กก./ซม.^2 และ F16 (1) มีค่าเท่ากับ 7.00 กก./ซม.^2 F16 (1) ยังคงมีค่าที่มากที่สุดเมื่อเทียบกับ น และ F3 (S1)

เมื่อครบ 2 เดือน ค่าของแรงยึดเหนี่ยวลดลงไปมากทั้ง 3 ชนิด คือ ชิ้นส่วน น เหลือค่าเฉลี่ยแรงยึดเหนี่ยวเพียง 1.47 กก./ซม.^2 ลดไปจากเมื่อ 2 สัปดาห์ถึง 68.5% F3 (S1) เหลือค่าเฉลี่ยแรงยึดเหนี่ยว 4.42 กก./ซม.^2 ลดไปจากเมื่อ 2 สัปดาห์เท่ากับ 31.0% ส่วน F16 (1) เหลือค่าเฉลี่ยแรงยึดเหนี่ยว 4.75 กก./ซม.^2 ลดลงจากเมื่อ 2 สัปดาห์ เท่ากับ 32.1%

เมื่อครบ 4 เดือน ค่าเฉลี่ยแรงยึดเหนี่ยวของชิ้นส่วน น นั้นเกือบหมดไปเลยทีเดียว คือเหลือเท่ากับ 0.74 กก./ซม.^2 ลดลงจากเมื่อ 2 สัปดาห์ เท่ากับ 84.2% ส่วน F3 (S1) เหลือค่าเฉลี่ยแรงยึดเหนี่ยวเท่ากับ 2.98 กก./ซม.^2 ลดลงจากเมื่อ 2 สัปดาห์ เท่ากับ 53.5% และ F16 (1) เหลือค่าเฉลี่ยแรงยึดเหนี่ยวเท่ากับ 2.18 กก./ซม.^2 ลดลงจากเมื่อ 2 สัปดาห์ เท่ากับ 68.9% เห็นได้ว่าการดูดซึมน้ำที่น้อยกว่าของชิ้นส่วน F3 (S1) มีส่วนช่วยในการคงอยู่ของแรงยึดเหนี่ยวเมื่อเวลาล่วงเลยไป

จากผลการทดลองอันจำกัดนี้ พอจะเสนอแนะได้ว่า ตัวคุณความพลอดกัยที่ใช้ในการใช้งานควรไม่น้อยกว่า 5.0 สำหรับไม้ไม้ที่ปรับปรุงผิวด้วย F3 (S1) และไม่น้อยกว่า 7.0 สำหรับไม้ไม้ที่ปรับปรุงผิวด้วย F16 (1)