

บทที่ 6

บทสรุป

จากระเบียบวิธีการวิจัยและข้อกำหนดในการวิจัยที่ได้กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้

1. การปรับสภาพพื้นผิวของชีพันปลอมด้วยสารละลายไชเลน MPS พบว่า ชีพันปลอม Major dent มีค่ากำลังแรงยึดแบบดึงแตกต่างจากกลุ่มที่ไม่ได้ทำการปรับสภาพอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p<0.05$) ส่วนชีพันปลอม Excellence IPN, Trubyte และ Orthosit มีค่ากำลังแรงยึดแบบดึงแตกต่างจากกลุ่มที่ไม่ได้ทำการปรับสภาพอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ($p>0.05$)
2. สารละลายไชเลน MPS ที่มีความเข้มข้น 0.1, 1 และ 2 M มีผลต่อค่ากำลังแรงยึดแบบดึงต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ($p>0.05$)
3. ในกลุ่มที่ไม่ได้ทำการปรับสภาพพื้นผิวด้วยสารละลายไชเลน MPS ชีพันปลอม Excellence IPN, Major dent และ Trubyte มีค่ากำลังแรงยึดแบบดึงสูงกว่าชีพันปลอม Orthosit อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p<0.05$)

การนำไปใช้ทางคลินิก (Clinical application)

จากการศึกษาครั้งนี้ทำให้สามารถสรุปได้ว่า สารละลายไชเลนสามารถเพิ่มกำลังแรงยึดแบบดึงได้ ดังนั้นเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำพันปลอมต่อได้ ไม่ว่าจะเป็นแบบทั่วไป พันปลอมทับราก หรือ พันปลอมทับรากเทียมก็ตาม เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดการหลุดของซี่พันปลอมออกจากฐานพันปลอมต่อไป นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการเลือกชนิดของซี่พันปลอมให้เหมาะสมกับสารละลาย 3-methacryloxypropyl trimethoxysilane ได้อีกด้วย