

บทที่ 3

ปัจจัยที่มีผลต่อความผันแปรของข้อมูลการทดสอบ

ในการทดสอบอัตราการขยายตัวของความยาวรอยร้าวเนื่องจากความล้านี้ จากการศึกษาผลการวิจัยหลาย ๆ งานวิจัยพบว่าถึงแม้ว่าผู้ทดสอบจะได้กำหนดเงื่อนไขของการทดสอบที่เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นวัสดุที่ใช้ทดสอบ ขนาดและรูปร่างของชิ้นทดสอบ ระดับภาระ ความถี่ ฯลฯ เหมือนกันหลาย ๆ ชิ้นทดสอบก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาผลที่ได้จากการทดสอบ จะพบว่าผลการทดสอบที่ได้จะมีการกระจายกันของข้อมูล

ซึ่งในเรื่องของปัจจัยที่ทำให้เกิดความผันแปรของผลการทดลองนี้ ได้มีผู้ศึกษาไว้ดังนี้คือ

Clark และ Hudak (1975) ได้กล่าวไว้ว่าปัจจัยเดียวที่สำคัญที่สุดที่มีผลต่อความผันแปร (variability) ของข้อมูลอัตราการเติบโตของความยาวรอยร้าวก็คือวิธีการทดลอง

Wei และ Miller (1979) ยังกล่าวถึงปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อความผันแปรที่เกิดขึ้นของข้อมูลการทดสอบ ดังนี้

1. ความผันแปรจากคุณสมบัติเชิงกล (Mechanical Properties)
 2. ความผันแปรจากภาระที่กระทำ และเงื่อนไขของสภาพแวดล้อมในการทดสอบ
 3. ความผันแปรจากความถูกต้องของการวัดความยาวรอยร้าว (Crack length measurement precision) และกระบวนการในการจัดการข้อมูล (Data processing procedure)
- ซึ่ง Wei และ Miller ได้ใช้การจำลองแบบทางคอมพิวเตอร์ เพื่อประเมินความผันแปรของข้อมูลอัตราการเติบโตของรอยร้าว (fatigue crack growth rate data) ในส่วนที่ 3 โดยใช้ช่วงการวัดของความยาวรอยร้าว (crack length measurement interval) และความถูกต้องของความยาวรอยร้าว ทำโดยการวัดซ้ำๆ แล้วหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลที่วัดได้

Palmberg, Blom และ Eggwertz (1987) ได้กล่าวไว้ว่าการกระจายของอัตราการเติบโตของความยาวรอยร้าว (scatter in crack growth) จะขึ้นกับปัจจัยคือ

1. การกระจายขององค์ประกอบในเนื้อโลหะ (intrinsic material scatter)
2. ภาระที่กระทำ ที่อยู่ในความถูกต้องที่ยอมรับได้
3. สัดส่วนขนาดของชิ้นทดสอบ (test specimen's geometry)
4. ความถูกต้องของการวัด (accuracy of measurement)

ในมาตรฐาน ASTM E177-90A (Standard Practice for Use of the term Precision and Bias in ASTM Test Methods) ได้อธิบายถึงสาเหตุของความผันแปรในการทดลองดังนี้คือ

1. ผู้ทำการทดลอง (operator) ซึ่งอาจเกิดจากกรณีที่มีผู้ทำการทดลองหลายคนแต่มีกลวิธีเทคนิคในการทดสอบแตกต่างกัน โดยจะต้องมีการกำหนดวิธีการทดสอบให้เป็นมาตรฐาน และจัดการทดสอบระดับความรู้ในการทดลองของผู้ทำการทดลองให้เป็นแบบอย่างเดียวกัน
2. อุปกรณ์ หรือเครื่องมือในการทดสอบอาจเกิดความเบี่ยงเบนได้จากความคลาดเคลื่อนลักษณะเบี่ยงเบน (tolerances) ของเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ต้องตรวจสอบว่าเครื่องมือที่ใช้ได้มีการสอบเทียบให้ได้ตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานหรือไม่
3. สภาพแวดล้อม ในการทดลองจะต้องกำหนดสภาพแวดล้อมในการทดลองให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน ซึ่งปัจจัยสภาพแวดล้อมอาจมาจากอุณหภูมิ ความชื้น ความดันอากาศ ฯลฯ
4. ชิ้นทดสอบ (test specimen) โดยจะต้องมีการสุ่มล็อต (lot) ของวัสดุที่จะนำมาทดสอบ
5. เวลา ในการวัดผลการทดลองจะต้องใช้เวลาที่สั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อขจัดความผันแปรที่อาจเกิดจากเวลา

หากพิจารณาปัจจัยจากสมการที่ใช้อธิบายผลการทดสอบอัตราการขยายตัวของรอยร้าว จากสมการของพาริส ดังแสดงไว้ในบทที่ 2 ดังสมการ

$$\frac{da}{dN} = c(\Delta K)^m$$



เมื่อ $\frac{da}{dN}$ เป็นอัตราการขยายตัวของความยาวรอยร้าว
 c เป็นค่าคงที่
 m เป็นความชันในมาตราลอการิทึม (log-log plot)
 K เป็นค่า Stress intensity factor

ซึ่งค่า Stress intensity factor นี้เป็นฟังก์ชันของความยาวรอยร้าว ภาระ และ ลักษณะรูปร่าง แสดงได้ดังสมการในบทที่ 2 โดย

$$\Delta K = f(a/w) \Delta P \sqrt{\pi a}$$

$$\Delta K = \frac{\Delta P}{B\sqrt{w}} f(a/w)$$

โดยที่ a เป็นความยาวรอยร้าว

ΔP เป็นช่วงความแตกต่างของภาระ = $P_{\max} - P_{\min}$

$f(a/w)$ เป็นฟังก์ชันปัจจัยเนื่องจากรูปร่างของชิ้นทดสอบ จะแตกต่างกันไปตามรูปร่างของชิ้นทดสอบ

B เป็นความหนาของชิ้นทดสอบ

W เป็นความกว้างของชิ้นทดสอบ

เนื่องจากในการทดสอบเพื่อหาอัตราการขยายตัวของรอยร้าวเนื่องจากความล้า ที่นำผลมาวิเคราะห์นี้ ผู้ทดสอบเลือกใช้ชิ้นทดสอบแบบ Compact Specimen, C(T) ดังแสดงในรูปที่ 4.1 ดังนั้นจะได้สมการการเปลี่ยนแปลงของ Stress intensity factor, ΔK ซึ่งแทนค่าฟังก์ชันปัจจัยเนื่องจากรูปร่างของชิ้นทดสอบ ได้สมการดังนี้

$$\Delta K = \frac{\Delta P}{B\sqrt{w}} \left(\frac{(2+\alpha)(0.886+4.64\alpha-13.32\alpha^2+14.72\alpha^3-5.6\alpha^4)}{(1-\alpha)^{3/2}} \right)$$

$$\text{เมื่อ } \alpha = \frac{a}{w} ; \frac{a}{w} \geq 0.2$$

จากความสัมพันธ์ในสมการต่าง ๆ ข้างต้นจะเห็นว่าค่าอัตราการขยายตัวของความยาวรอยร้าวเป็นฟังก์ชันของ Stress intensity factor นั่นคือ

$$\frac{da}{dN} = f(\Delta K)$$

และ

$$\Delta K = f(a, B, W, P)$$

นั่นคือเนื่องจาก Stress intensity factor เป็นฟังก์ชันของความยาวรอยร้าว (Crack length, a), ขนาดของชิ้นทดสอบ (ความหนา, B และความกว้าง, W) และระดับของภาระที่กระทำ (Load, P) จะได้ว่าค่าของ $\frac{da}{dN}$ นี้เป็นฟังก์ชันของความยาวรอยร้าว ความหนาและความกว้างของชิ้นทดสอบ และระดับภาระ

ซึ่งเมื่อพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่จะมีอิทธิพลต่อผลการทดสอบอัตราการขยายตัวของรอยร้าวเนื่องจากความล้าทำให้ผลการทดสอบที่ได้มีการกระจายกันของข้อมูล โดยเมื่อประมวลจากงานวิจัยที่ได้ศึกษาข้างต้น และจากการวิเคราะห์ตัวแปรจากสมการของพารีส์ และสมการของตัวแปรอื่น ๆ ที่ต่อเนื่องแล้วนั้น ผู้วิจัยได้เลือกปัจจัยหลักที่นำมาศึกษาอิทธิพลซึ่งคาดว่าจะมีต่อผลการทดสอบอัตราการขยายตัวของรอยร้าวเนื่องจากความล้าที่ได้ข้อมูลมาศึกษาในครั้งนี้ ดังนี้คือ

1. ปัจจัยเนื่องจากเครื่องทดสอบซึ่งจะเป็นเครื่องที่ให้เงื่อนไขต่างๆ ในการทดสอบ เช่นระดับภาระ (load) พิจารณาที่ความถูกต้อง แม่นยำของเครื่องทดสอบที่ใช้
2. ปัจจัยเนื่องจากชิ้นทดสอบ ก็องค์ประกอบทางเคมี และคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุที่นำมาทดสอบ, มิติของชิ้นทดสอบ

3. ปัจจัยเนื่องจากการวัดความยาวรอยร้าว ซึ่งจะพิจารณาจากเครื่องมือที่ใช้วัดความยาวรอยร้าว

โดยในส่วนของปัจจัยเนื่องจากผู้ทดสอบ และปัจจัยเนื่องจากสภาพแวดล้อมนั้นผู้วิจัยจะไม่พิจารณา เนื่องจากในการทดสอบใช้ผู้วัดรอยร้าวเป็นคนเดียวกันจึงถือว่าไม่มีอิทธิพลจากผู้ทดสอบเพราะในการวัดความยาวรอยร้าว ซึ่งในการวัดผู้วัดจะมีจุดอ้างอิงที่ถือว่าเป็นจุดเริ่มของรอยร้าว และในการวัดรอยร้าวจะวัดซ้ำหลายครั้ง และในส่วนของปัจจัยเนื่องจากสภาพแวดล้อมนี้ไม่พิจารณาเช่นกัน เนื่องจากในการทดสอบเป็นการทดสอบภายใต้ห้องควบคุมอุณหภูมิ และภายใต้สภาวะแวดล้อมเดียวกันโดยตลอด