

สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการวิจัย

ในการศึกษาต้นสำเร็จรูประบบตงคอนกรีตอัดแรงและแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ทั้งทางด้านการทดสอบ และการวิเคราะห์สามารถสรุปผลออกมาได้ดังนี้

1. ส่วนของแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ที่หล่อมทับตงคอนกรีตอัดแรงไว้นั้น ทำให้เกิดคุณสมบัติเชิงประกอบที่สมบูรณ์ (Fully Composite action)
2. น้ำหนักบรรทุกที่จุดแตกראวเริ่มแรกของแผ่นพื้นเชิงประกอบที่ได้จากการทดสอบ จะมีค่าอยู่ระหว่าง .96 ถึง 1.12 เท่าของค่าที่คำนวณได้ เมื่อใช้ค่าโมดูลัสแตกראว (Modulus of Rupture) เท่ากับ $1.99 \sqrt{f'_c}$ ตาม ACI 318 - 77⁽²⁶⁾
3. น้ำหนักบรรทุกที่จุดประลัยของแผ่นพื้นเชิงประกอบที่ได้จากการทดสอบจะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.01 ถึง 1.16 เท่า ของค่าที่คำนวณได้ตามวิธีการของสมการ (18 - 3) ของ ACI 318 - 77⁽²⁶⁾ และมีค่าอยู่ระหว่าง .89 ถึง 1.02 เท่า ของค่าที่คำนวณได้ โดยวิธีการของ strain compatibility ซึ่งใช้วิธีการคำนวณหาค่าแรงอัดตามหลักการของ N. Burns^(22, 24)
4. การคืนตัวของระยะการแอ่นตัว (Recovery of deflection) หลังการค้ำน้ำหนักบรรทุก (ที่ค่า 1.5 เท่าของน้ำหนักบรรทุกใช้งานปลอดภัยที่ออกแบบ) ไว้ 24 ชั่วโมงของแผ่นพื้นเชิงประกอบที่ทดสอบทุกตัวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คือ ค่าม้ค่าการคืนตัวของระยะการแอ่นตัวมากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์
5. ค่าน้ำหนักบรรทุกที่จุดต่อการเพิ่มของระยะการแอ่นตัวที่จุดกึ่งกลางช่วงของแผ่นพื้นเชิงประกอบหรือคั้งที่ทดสอบเริ่มเปลี่ยนความชัน จะมีค่าใกล้เคียงกับค่าน้ำหนักบรรทุกที่จุดต่อการเพิ่มค่าความเค้นในเหล็กเสริมอัดแรงเริ่มเปลี่ยนความชัน

6. ลักษณะการวิบัติของแผ่นพื้นเชิงประกอบที่ทดสอบทุกตัวจะเป็นการวิบัติแบบแรงคัต โดยเหล็กเสริมแรงดึงสูงขาดออกจากกัน (Failure due to rupture of steel) แผ่นพื้นเชิงประกอบที่ทดสอบทุกตัวมีความเหนียวของโครงสร้างที่เพียงพอสำหรับการเตือนให้รู้ล่วงหน้าก่อนเกิดการวิบัติ โดยมีค่าความเหนียวของโครงสร้าง ซึ่งอยู่ในรูปของอัตราส่วนของระยะการแอ่นตัวที่จุดประลัยต่อระยะการแอ่นตัวที่จุดแตกראวเริ่มแรกตั้งแต่ 10.40 ถึง 19.54

7. จากการทดสอบกดขึ้นตัวอย่างเพื่อหาค่ารับแรงเฉือนที่ผิวสัมผัสระหว่างตงคอนกรีตอัดแรงกับแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ พบว่า ถ้าผิวสัมผัสระหว่างตงคอนกรีตอัดแรงกับแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่เรียบ* จะให้ค่าหน่วยแรงเฉือนที่ผิวสัมผัสสูงสุด (Maximum Shearing Resistance) เท่ากับ 15.77 กก/ซม^2 และถ้าผิวสัมผัสระหว่างตงคอนกรีตอัดแรงกับแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่หยาบ* จะให้ค่าหน่วยแรงเฉือนที่ผิวสัมผัสสูงสุดเท่ากับ 27.33 กก/ซม^2 ตามลำดับ

8. พื้นสำเร็จรูประบบตงคอนกรีตอัดแรงและแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ มีความเหมาะสมทางวิศวกรรมในการนำไปใช้เป็นระบบพื้นในโครงสร้างอาคาร และจากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในเชิงทฤษฎีของระบบพื้นดังกล่าวกับระบบพื้นอื่น ๆ ปรากฏว่า พื้นสำเร็จรูประบบตงคอนกรีตอัดแรงและแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่นั้น จะมีประสิทธิภาพของโครงสร้างและความค่อนข้างประหยัดดีกว่าพื้นระบบอื่น ๆ

หมายเหตุ *ลักษณะผิวสัมผัสเรียบ, หยาบ เป็นไปดังแสดงไว้ในตารางที่ 3.4 และรูปที่ 3.5 และ 3.6 ตามลำดับ

5.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยขั้นต่อไป

ในการศึกษาพฤติกรรมเชิงประกอบของพื้นที่สำเร็จรูป ระบบตงคอนกรีตอัดแรง และแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ เป็นการศึกษาพฤติกรรมในช่วงระยะเวลาสั้น และมีลักษณะเป็นคานช่วงเดียวธรรมดา ในการวิจัยขั้นต่อไปควรจะมีการพิจารณาดังต่อไปนี้

1. การศึกษาพฤติกรรมการรับน้ำหนักบรรทุกในช่วงระยะเวลาาน
2. ศึกษาถึงผลของความต่อเนื่อง ซึ่งเกิดจากแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่