

บทที่ 2

วรรณคดีที่เกี่ยวข้อง

รูปแบบของเซรามิกที่นำมาใช้ทำเบรกเก็ต

1. โพลีคริสตอลไลน์อะลูมินา (Polycrystalline alumina : PCA)
2. ซิงเกิลคริสตอลไลน์อะลูมินา (Single crystalline alumina) หรือ โมโนคริสตอลไลน์อะลูมินา (Monocrystalline alumina : MCA)
โดยคริสตอลไลน์เซรามิกเหล่านี้อาจยึดกันด้วยพันธะไอออนิก หรือพันธะโควาเลนต์ (ionic or covalent bond)

ลักษณะของเบรกเก็ตเซรามิกที่ผลิตมาจำหน่าย ทำมาในรูปแบบของเอดจ์ไวส์เบรกเก็ต (Edgewise bracket) ทั้งแบบทรู-สยามมีส (True-siamese) , เซมิสยามมีส (Semi-siamese) และแบบลูอิส/แลนด์ (Lewis/Land design) * แต่ยังไม่มียี่ห้อ หรือโรงงานใดผลิตในรูปผลิตภัณฑ์ของเบรกเก็ตเซรามิกแบบเบกก์ (Ceramic Begg bracket)

ตารางที่ 1 แสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของแบร็กเก็ตเซรามิก (Birmie,1990)


Bracket	Material	Manufacturer/Supplier
Gem	MCA	Ormco
Starfire	MCA	A Company
Illusion	PCA	Orthodontic Organisers
Ultra	PCA	Orthodontic Partners
Quasar	PCA	Rocky Mountain Orthodontics
Crystal	PCA	TOOC (The Other Orthodontic Company)
Transcend	PCA	Unitek/3M
20/20	PCA	American Orthodontics
Contour	PCA	Class One Orthodontics
Fascination	PCA	Dentaurum
AllureIII	PCA	GAC
Intrigue	PCA	Lancer Orthodontics
Eclipse	PCA	Masel
Magic Touch	PCA	OIS Orthodontics
Silkon	Plastic/PCA	American Orthodontics
Harmony	not known	Hudson Orthodontics

แบรคเก็ตเซรามิกชนิดโพลีคริสตอลลีน อะลูมินา

เป็นเซรามิกที่ได้จากการเผา (sintered) และหลอมรวมกัน (fusion) ของอนุภาคอะลูมิเนียมออกไซด์ (Aluminium oxide) โดยการผสมอะลูมิเนียมออกไซด์กับสารยึด (binder) เพื่อให้สามารถนำมาขึ้นรูป (mold) เป็นรูปร่างลักษณะของแบรคเก็ตได้ นำไปเผาจนอุณหภูมิสูงกว่า 1,800 องศาเซลเซียส เพื่อเผาส่วนที่เป็นสารยึดออกไปและเหลืออนุภาคของอะลูมิเนียมออกไซด์ ที่หลอมรวมกัน จึงนำไปตกแต่งโดยการกลึงด้วยเครื่องจักรที่ใช้การตัดแต่ง ซึ่งทำด้วยเพชร (machining with diamond cutting tools) ให้มีขนาดรูปร่างความกว้าง, ยาว, ลึก ของสลอตของแบรคเก็ตและขนาดรูปร่างของตัวแบรคเก็ตตามต้องการ จากนั้นจึงนำมาให้ความร้อน (heat treatment) เพื่อกำจัดส่วนผิวที่ไม่สมบูรณ์หรือรอยตำหนิ (surface imperfection) และเป็นการลดความเค้น (stress) ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการตัดแต่ง (cutting process) วิธีการให้ความร้อนจะต้องระมัดระวังไม่ให้ความร้อนสูงจนเกินไป เพราะจะทำให้เม็ด (grain) ของคริสตอลลีนเซรามิกหลอมรวมกันใหม่ ทำให้เสียคุณสมบัติทางกายภาพได้

อนุภาคของโพลีคริสตอลลีนเซรามิกนี้ยังมีขนาดใหญ่จะยิ่งโปรงแสง และมีความใสมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามวัสดุ จะเริ่มมีแนวโน้มที่จะอ่อนแอลง เมื่อขนาดของเม็ดอนุภาคตั้งแต่ 30 ไมโครเมตร (micrometer) ขึ้นไป (โดยการหลอมอะลูมิเนียมออกไซด์ ที่มีขนาด 0.3 ไมโครเมตร รวมเป็นเซรามิก ที่มีขนาดเม็ดอนุภาคตั้งแต่ 20-30 ไมโครเมตร)

กระบวนการผลิตโพลีคริสตอลลีนแบรคเก็ตเซรามิก มีข้อดีคือสามารถผลิตแบรคเก็ตได้ในปริมาณมาก ซึ่งเป็นการลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วย แต่ข้อเสียของกรรมวิธีการผลิตแบบนี้ ก็คือมักมีปัญหาเรื่องความไม่สมบูรณ์ของโครงสร้าง ที่เม็ดอนุภาครอบนอก (structural imperfection of grain boundaries) และมีปริมาณของสิ่งปนเปื้อนที่ไม่บริสุทธิ์ (impurities) สูงกว่าแบบโมโนคริสตอลลีนเซรามิก ซึ่งการมีสิ่งปนเปื้อนเพียงแค่ 0.001% หรือมีตำหนิเล็กๆ ที่ผิวของวัสดุก็สามารถทำให้เกิดการรวมตัวของความเค้นบริเวณดังกล่าวสูงกว่าปกติ ทำให้ความสามารถในการต้านต่อแรงซึ่งทำให้วัสดุแตก (threshold load of brittle failure) ลดลงด้วย นั่นคือโอกาสที่แบรคเก็ตจะแตกหรือหักเมื่อได้รับแรงเพียงเล็กน้อยก็มีมากขึ้น



รูปที่ 1 ภาพ 2 มิติ แสดงการปนเปื้อนในผลึกของสาร
 (a) เป็นการปนเปื้อนที่แทรกแทนที่อนุภาคของผลึก
 (b) การปนเปื้อนที่แทรกอยู่ระหว่างอนุภาคของผลึก

แบร็กเก็ตเซรามิกชนิดโมโนคริสตัลไลน์

แบร็กเก็ตเซรามิก ซึ่งผลิตจากกระบวนการที่ต่างจากแบบแรก โดยการหลอมละลายก้อนอะลูมิเนียมออกไซด์ ที่อุณหภูมิสูงกว่า 2,100 องศาเซลเซียส แล้วค่อยๆ ทำให้เย็นลงช้าๆ โดยควบคุมกระบวนการตกผลึก (crystallisation) อย่างระมัดระวัง ไม่ให้มีการรบกวนการเกิดผลึกที่ไม่สมบูรณ์ของเซรามิก ผลึกที่ได้จะมีความบริสุทธิ์สูงกว่าการเกิดผลึกตามธรรมชาติ จากนั้นจึงนำผลึก (crystal) ไปทำการตัดแต่ง (milling) เป็นรูปร่างและขนาดของแบร็กเก็ตโดยการตัดด้วยเทคนิคอัลตราโซนิค คัตติง (Ultrasonic cutting technique) หรือการตัดด้วยเพชร (Diamond cutting) หรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน จากนั้นจึงนำผลึกที่ได้ไปผ่านกระบวนการให้ความร้อน เพื่อกำจัดความไม่สมบูรณ์ของผิวและลดความเค้นจากการตัดแต่ง


ข้อดีของการผลิตแบร็กเก็ตด้วยวิธีนี้คือ เกิดตำหนิหรือสิ่งปนเปื้อนที่ไม่บริสุทธิ์น้อย ดังนั้นโอกาสที่จะเกิดการแตกหักของแบร็กเก็ต จากแรงกระทำจึงมีน้อยกว่าแบบแรก และแบร็กเก็ตชนิดนี้มีความใสมากกว่าด้วย (รูปที่ 2) แต่ข้อเสียคือกระบวนการผลิตยุ่งยาก และเสียค่าใช้จ่ายในการผลิตสูง

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของเซรามิกชนิด MCA และ PCA
(Swartz,1988)

Property	Single Crystal* Al ₂ O ₃	99.9 Al ₂ O ₃ Sintered
Modulus of Elasticity (Ksi)	63	57
Flexure Strength (Ksi)	92	41
Compressive Strength (Ksi)	300-600	350
Tensile Strength (Ksi)	260-375**	30-45
Color	Clear	Translucent, white to opaque, white/ivory
Structure	Single crystall with axial plane	Polycrystalline grains, anisotropic

* Axis dependent.

** Sapphire Filament



รูปที่ 2 เปรียบเทียบลักษณะและความใสของแบรคเก็ตเซรามิกชนิด PCA และ MCA
(Swartz,1988)

A : GAC's Allure ชนิด โพลีคริสตอลลีนแบรคเก็ต (PCA)

B : Ormco's Gem ชนิด โมโนคริสตอลลีนแบรคเก็ต (MCA)

คุณสมบัติทั่วไปของเซรามิก เมื่อเปรียบเทียบกับโลหะ

1. คุณสมบัติทางเคมี (chemical properties) โลหะหรือสารโลหะผสมสามารถเกิดการหมองและกัดกร่อน (tarnish and corrosion) จากสารเคมีหรือสารอาหารในช่องปากได้ แต่เซรามิกมีคุณสมบัติต้านทานต่อการกัดกร่อนจากสารเคมีสูงมาก จากการศึกษพบว่า สารละลายที่สามารถละลายเซรามิกได้จะต้องเป็นสารละลายกรดไฮโดรฟลูออริกเข้มข้น (Hydrofluoric acid) นอกจากนี้เซรามิกยังต้านต่อการติดสีจากสารอาหารที่รับประทานเข้าไป ทำให้ไม่มีการเปลี่ยนสีหรือดูดซับกลิ่นอันไม่พึงปรารถนาไว้กับวัสดุ จึงเป็นข้อดีที่นำมาใช้ พิจารณาปรับปรุงเป็นวัสดุทันตกรรมหลายชนิด

2. คุณสมบัติทางด้านความสวยงาม (optical properties) เซรามิกมีความโปร่งแสงและสะท้อนแสงได้เช่นเดียวกับฟันและสามารถผลิตให้สีเข้ากับสีของฟันได้ (Shade matching) ซึ่งต่างจากแบรคเก็ตโลหะ ซึ่งมีสีของโลหะและทึบแสง จึงทำให้มองดูไม่สวยงาม คุณสมบัติข้อนี้ทำให้แบรคเก็ตเซรามิกเป็นที่ต้องการของตลาดมาก

3. คุณสมบัติเกี่ยวกับความร้อน (Thermal properties) เซรามิกนำความร้อนได้น้อย เนื่องจากไม่มีอิเล็กตรอนอิสระและทนต่อความร้อนสูง เพราะกระบวนการผลิตใช้ความร้อนสูงอยู่แล้วสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อน (thermal expansion coefficient) ต่ำจึงทำให้ทนต่ออุณหภูมิสูงๆได้ และทนต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ (thermocycling) จากอาหารต่างๆ ที่รับประทานเข้าไปในช่องปากได้ดี

4. คุณสมบัติเชิงกล (Mechanical properties) คุณสมบัติข้อนี้ของเซรามิกขึ้นกับคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุนั้นเอง ได้แก่

- 4.1 ความแข็ง (Hardness)
- 4.2 ความอ่อนตัวสามารถโค้งเปลี่ยนรูป (Ductility)
- 4.3 ความแข็งแรงดึง (Tensile strength)
- 4.4 ความแข็งแรงอัด (Compressive strength)
- 4.5 ความเหนียวซึ่งต้านต่อการแตกหัก (Fracture toughness)

ความแข็งและความอ่อนตัวสามารถโค้งเปลี่ยนรูป

เนื่องจากโลหะมีความแข็งคงที่น้อยกว่าเซรามิกมาก (รูปที่ 4) และมีความสามารถในการเปลี่ยนรูปเมื่อได้รับแรงกระทำดีกว่า ดังนั้นเมื่อโลหะได้รับความเค้นกระทำจะมีการเลื่อนไถล (shift) ที่ขอบเขตของเกรน (grain boundaries) ทำให้เกิดการกระจายตัวใหม่ (redistribution) ของความเค้น และลดปริมาณของความเค้นลงได้ ดังนั้นโลหะจึงถูกเปลี่ยนรูปไปโดยไม่มีการแตกหักของวัสดุ ซึ่งการเปลี่ยนรูปนั้นอาจกลับคืนสู่สภาพเดิมได้ (elastic deformation) หรือไม่สามารถกลับสู่สภาพเดิม (plastic deformation) ขึ้นกับว่าแรงที่กระทำนั้น เกินกว่าระดับของการคืนกลับของโลหะนั้นหรือไม่ แต่เซรามิกมีความแข็งของเนื้อวัสดุมาก เนื่องจากมีทิศทางการเรียงตัวของแรงยึดระหว่างอะตอมค่อนข้างเฉพาะ (รูปที่ 3) ซึ่งลักษณะของออกซิไดซ์ อะตอมมิกลาเทททิซ (oxidized atomic lattice) นี้ไม่ยอมให้มีการเลื่อนไถลของพันธะระหว่างอะตอม และไม่มีการกระจายตัวใหม่ของความเค้น ดังนั้นเมื่อความเค้นมากถึงระดับวิกฤต (critical level) พันธะระหว่างอะตอม (interatomic bonds) เหล่านี้ จะเกิดการหักและทำให้เกิดความล้มเหลวเนื่องจากการแตกหักของวัสดุที่เรียกว่า "Brittle failure" (Swartz, 1988) ซึ่งคุณสมบัติข้อนี้เป็นข้อเสียในการนำไปผลิตแบรคเก็ตเนื่องจากการถอดแบรคเก็ตออกจากผิวฟันนั้น เซรามิกไม่สามารถโค้งตัวได้แบบแบรคเก็ตเหล็กกล้าไร้สนิมขณะที่ถูกกร้อ ทำให้ต้องใช้แรงมากกว่าในการถอดแบรคเก็ต ดังนั้นโอกาสที่จะเกิดอันตรายต่อฟันย่อมมีมากตามไปด้วย

ความแข็งแรงดึง และความแข็งแรงอัด

เป็นความสามารถของวัสดุ ในการต้านต่อความเค้นสูงสุดที่เกิดการดึงหรือการอัดกระแทก โดยปราศจากการแตกหัก จากการศึกษาของ Scott (1987,1988) โดยทำการทดสอบคุณสมบัติในการต้านต่อแรงดึงของแบรคเก็ตเซรามิกเปรียบเทียบกับแบรคเก็ตโลหะ พบว่าแบรคเก็ตเซรามิกมีค่าสูงกว่าแบรคเก็ตโลหะอย่างมีนัยสำคัญ (รูปที่ 5) นอกจากนี้เขายังได้แสดงให้เห็นว่า ความแข็งแรงดึงของเซรามิกนั้นไม่เพียงเกี่ยวข้องกับปริมาณเนื้อวัสดุ (bulk property) ของเซรามิกเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับสภาพผิว (surface condition) ของเซรามิกด้วย ซึ่งต่างจากความแข็งแรงดึงของโลหะที่เกิดขึ้นจากคุณสมบัติของก้อนวัสดุเท่านั้น โดยที่สภาพผิวของโลหะแทบไม่มีผลต่อค่าความแข็งแรงดึงเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่นำมาทำเป็นแบรคเก็ต (ถ้าเป็นลวดทางทันตกรรมอาจมีผลบ้าง) รอยขีดข่วนหรือรอยครูดเล็กๆ ตื้นๆ (minute shallow scratches) บนผิวของเซรามิกมีผลทำให้ระดับความต้านทานต่อแรงหรือความเค้นของเซรามิกลดลง เพราะบริเวณเหล่านี้จะมีการรวมของความเค้นสูงทำให้วัสดุแตกได้ง่าย

ความเหนียวซึ่งต้านต่อการแตกหักของเซรามิก

เป็นคุณสมบัติที่สำคัญของเซรามิก ที่ทันตแพทย์จัดฟันควรคำนึงถึงอย่างมาก เพราะจะมีผลให้เกิดความล้มเหลวในการนำแบรคเก็ตเซรามิกมาใช้: หน่วยที่ใช้วัดเป็น $\text{MPa}\sqrt{\text{m}}$ (เมกปาสกาลสแควร์รูทเมตร) คือค่าของความเค้น มีหน่วยเป็นปาสกาลและความยาวของรอยแตกเป็นเมตร


ปาสกาล เป็นหน่วยของความเค้น (F/A) คือ นิวตันต่อตารางเมตร (N/m^2 หรือ 10^5 dyne/m^2)

ค่าความเหนียวต้านต่อการแตกหักของเซรามิกชนิดโพลีคริสตอลลีนเป็น $3.0\text{-}5.3 \text{ MPa}\sqrt{\text{m}}$ ของโมโนคริสตอลลีนเป็น $2.4\text{-}4.5 \text{ MPa}\sqrt{\text{m}}$ และของเหล็กกล้าไร้สนิม เป็น $80\text{-}95 \text{ MPa}\sqrt{\text{m}}$ นั่นคือ ค่าของเซรามิกต่ำกว่าค่าของเหล็กกล้าไร้สนิมมาก

จากการศึกษาของ Scott (1987,1988) เกี่ยวกับความเหนียวของวัสดุซึ่งต้านต่อการหักของเซรามิกเมื่อเปรียบเทียบกับโลหะ โดยการทดลองทำให้เกิดรอยครูดขนาดเท่ากัน และเหมือนกัน บนผิววัสดุของแท่งเซรามิกสองชนิด (PCA และ MCA) และแท่งเหล็กกล้าไร้สนิม แล้วนำไปบิด (flex) ให้แท่งเหล่านี้หัก พบว่าแรงที่ใช้ในการบิดแท่งเหล็กกล้าไร้สนิม มีค่ามากกว่าแรงที่ใช้ในการบิดแท่งเซรามิกอย่างมีนัยสำคัญ นั่นคือแม้ว่าเซรามิกจะมีความแข็งมากก็ตาม แต่ถ้าหากเกิดรอยครูดหรือมีตำหนิแม้เพียงเล็กน้อยในเนื้อวัสดุหรือบนผิววัสดุ บริเวณดังกล่าวจะมีความเค้นสูง ความสามารถในการต้านต่อความเค้นจึงต่ำ ทำให้เกิดรอยร้าว (Cracks) ขึ้น จนถึงขั้นมีการแตกออกของเนื้อเซรามิกด้วย แม้แต่รอยตัดที่เป็นมุมแหลมหรือมุมฉากก็ตามก็ทำให้เกิดความเข้มข้น (concentration) ของความเค้นสูง ดังนั้นในการวิเคราะห์ความเค้นเพื่อออกแบบโครงสร้างของแบรคเก็ตเซรามิกโดยใช้ไฟไนท์-อีลิเมนต์ (finite element) พบว่าการออกแบบ เพื่อตัดแต่งแบรคเก็ตเซรามิกนี้บริเวณมุมของแบรคเก็ตควรทำให้โค้งมนไม่เป็นมุมแหลมคม เพื่อลดความเค้นที่จะเกิดขึ้นนั่นเอง (รูปที่ 6)


ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพของเซรามิก 2 ชนิด และเหล็กกล้าไร้สนิม (Birmie,1990)

คุณสมบัติ	MCA	PCA	Stainless steel
Hardness (Rockwell)	97.5	82.5	5.35
Tensile strength (psix10 ³)	260	55	30-40
Fracture toughness MPaM	2-4.5	3-5	80-95




BRITTLE FAILURE
CRYSTALLINE STRUCTURE
DIRECTIONAL, LOCALIZED ATOMIC BONDS
HIGH STRENGTHS, NON-YIELDING

รูปที่ 3 แสดงโครงสร้างของอะตอมในผลึกเซรามิก ซึ่งไม่สามารถโค้งตัวตามความเค้นที่กระทำจึงเกิดการหักของพันธะระหว่างอะตอม (Swartz,1988)


(Rockwell Hardness)

รูปที่ 4 เปรียบเทียบความแข็งผิวรอกเวลล์ของวัสดุ 4 ชนิด

คือเซรามิกชนิด โพลีคริสตอลไลน์, ซิงเกิลคริสตอลไลน์, เหล็กกล้าไร้สนิม และโพลีคาร์บอนเนต พลาสติก (Swartz,1988)

(PSI*10³)

รูปที่ 5 เปรียบเทียบความแข็งแรงดึงของวัสดุ 4 ชนิด (Swartz,1988)




รูปที่ 6 แสดงการออกแบบแบรกเก็ตโดยใช้การวิเคราะห์ด้วยไฟไนท์
 อีลิเมนต์ เพื่อลดความเค้นที่กระทำต่อแบรกเก็ต (Swartz,1988)


ความเค้นในเนื้อวัสดุ (internal stress) ทำให้เกิดรอยร้าวภายในและแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วผ่านวัสดุทั้งชิ้นจนกระทั่งเกิดการแตกขึ้น

ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเค้นในเนื้อวัสดุ คือ

1. การผิดรูปของผลึกเซรามิก (Dislocation in a crystal) (รูปที่ 7)
2. การขูดขีดหรือหลุดลอกของผิววัตถุ
3. การมีรูพรุนของเนื้อวัสดุ (porosity) ทำให้มีการไหลตัวของอนุภาคข้างเคียงและการมีสิ่งปนเปื้อนซึ่งทำให้เนื้อวัสดุไม่บริสุทธิ์ ความเค้นจึงรวมตัวที่บริเวณดังกล่าวสูง (รูปที่ 1,8)
4. การทำให้วัสดุเย็นตัวลงจากอุณหภูมิที่ทำการเผาอย่างรวดเร็ว จนเกิดความแตกต่างของสัมประสิทธิ์การขยายตัวจากความร้อน ระหว่างในวัตถุและผิวด้านนอกของวัตถุจึงเกิดการแตกร้าได้



รูปที่ 7 แสดงการผิดรูปของโครงสร้างของผลึกเซรามิก




รูปที่ 8 แสดงลักษณะมีรูพรุนของวัสดุทำให้อนุภาคข้างเคียงไหลตัวเข้าแทนที่

จากคุณสมบัติของเซรามิกที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด โดยเฉพาะในแง่ของความสวยงามเพื่อสนองความต้องการของผู้ป่วย จึงได้มีการพัฒนาเซรามิกมาใช้ในทางทันตกรรมจัดฟัน โดยใช้ผลิตเป็นแบรคเก็ต ซึ่งแบรคเก็ตเซรามิกนี้จะมีสีใกล้เคียงกับตัวฟันมาก นอกจากนั้นแบรคเก็ตเซรามิกยังมีข้อดีในเรื่องความคงทนแข็งแรงของวัสดุ และความสามารถในการต้านทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมี ความร้อน หรือการติดสีของสารอาหารในช่องปาก แต่อย่างไรก็ตามคุณสมบัติเชิงกลของแบรคเก็ตเซรามิกที่มีความแข็งของวัสดุที่มากเกินไป ร่วมกับโครงสร้างของการเรียงตัวของอะตอมในเนื้อเซรามิกเองอันเป็นคุณสมบัติทางกายภาพ ทำให้เซรามิกมีความแข็งแต่เปราะและมีความสามารถในการต้านทานต่อการแตกหักต่ำ และข้อเสียที่สำคัญของแบรคเก็ตเซรามิก คือในขณะที่บอนด์แบรคเก็ตเซรามิกจะพบว่าผิวเคลือบฟันอาจถูกทำลาย เนื่องจากกำลังแรงยึดที่สูงมากของแบรคเก็ตเซรามิก จึงได้มีการศึกษาและวิจัยมากมาย ที่เกี่ยวกับค่าเฉลี่ยกำลังแรงยึดระหว่างผิวเคลือบฟัน-วัสดุยึด-ฐานแบรคเก็ต

ปัจจัยในการยึดของแบรคเก็ตกับผิวเคลือบฟันมีหลายประการ ซึ่งสามารถแยกได้เป็นปัจจัยทางด้านเทคนิคการติด และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับส่วนต่าง ๆ ในบริเวณที่ติดเครื่องมือเข้ากับตัวฟัน ปัจจัยทางด้านเทคนิคการติดเครื่องมือได้แก่ การทำความสะอาดผิวฟันไม่เพียงพอ การแยกบริเวณที่ทำการติดเครื่องมือจากน้ำลายไม่ได้ หรือการกัดผิวฟันด้วยกรดไม่ถูกวิธี ล้างกรดออกไม่หมด วิธีการใช้วัสดุไม่ถูกต้อง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้สามารถควบคุมได้โดยทันตแพทย์ ขณะปฏิบัติงานในคลินิก ปัจจัยเกี่ยวข้องกับส่วนต่างๆ ในบริเวณที่ติดเครื่องมือเข้ากับตัวฟัน แสดงให้เห็นได้ในลักษณะของสายโซ่ซึ่งประกอบด้วย ผิวเคลือบฟัน วัสดุยึด และแบรคเก็ต ความล้มเหลวในการยึดติดของแบรคเก็ตอาจเกิดขึ้นได้หลายลักษณะ (รูปที่ 9) กล่าวคือ

1. เกิดภายในผิวเคลือบฟัน
2. เกิดขึ้นระหว่างวัสดุยึดกับผิวเคลือบฟัน
3. เกิดขึ้นภายในวัสดุยึด
4. เกิดขึ้นระหว่างวัสดุยึดกับฐานแบรคเก็ต
5. เกิดขึ้นภายในตัวแบรคเก็ต

ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ ทันตแพทย์ผู้รักษาไม่สามารถควบคุมได้ในการปฏิบัติงาน แต่สามารถควบคุมโดยการเลือกวัสดุที่จะนำมาใช้งาน และวิธีการต่าง ๆ ที่ได้มีผู้ทำการศึกษามาแล้ว




รูปที่ 9 แสดงแผนภาพของบริเวณที่อาจเกิดความล้มเหลวขึ้นในการยึด
เครื่องมือจัดฟันแบบติดแน่นเข้ากับผิวเคลือบฟันด้วยวัสดุยึด

ผิวเคลือบฟัน

โครงสร้างของผิวเคลือบฟัน ประกอบด้วยหน่วยเล็ก ๆ ซึ่งเป็นผลึกของไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่เรียงตัวกันอยู่อย่างเป็นระเบียบเรียกว่า Enamel prism (รูปที่ 10) ด้วยลักษณะดังกล่าว เมื่อใช้กรดอินทรีย์ที่มีความเข้มข้นพอเหมาะกับผิวเคลือบฟัน (ในปัจจุบันนิยมใช้กรดฟอสฟอริกความเข้มข้นร้อยละ 37 หรือร้อยละ 50) ผลึกของไฮดรอกซีอะพาไทต์ ส่วนที่เรียงตัวตั้งฉากกับผิวเคลือบฟันจะมีการละลายตัวออกไป เกิดเป็นช่องว่างขนาดเล็กขึ้น เราจึงสามารถยึดแบร็กเก็ตติดกับผิวเคลือบฟันได้โดยใช้วัสดุยึด (Bonding agent) ส่วนของวัสดุยึดจะแทรกตัวลงไปในช่วงว่างขนาดเล็กเหล่านี้ทำหน้าที่ยึดบริเวณฐานของแบร็กเก็ตติดกับผิวเคลือบฟัน อย่างไรก็ตามผิวของเคลือบฟันที่ถูกกัดด้วยกรดนี้อาจจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปอันเนื่องมาจาก

1. การเรียงตัวของผลึกไฮดรอกซีอะพาไทต์ในผิวเคลือบฟัน
2. ส่วนประกอบและรูปร่างของฟันแต่ละซี่
3. ความแตกต่างในส่วนประกอบของเคลือบฟันในแต่ละตำแหน่งบนตัวฟัน
4. ปริมาณของผิวเคลือบฟันที่ปราศจากปริซึม (Prismless enamel) บนผิวฟันของฟันแต่ละซี่
5. ความผิดปกติของโครงสร้าง ทั้งในส่วนประกอบที่เป็นอินทรีย์ และอนินทรีย์ของผิวเคลือบฟัน
6. ปริมาณของ Acquire pellicle ที่ปกคลุมผิวเคลือบฟันอยู่



รูปที่ 10 แผนภาพแสดงการเรียงตัวของปริซึมในชั้นของเคลือบฟัน

Diedrich (1981) ทำการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของผิวเคลือบฟัน ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดพบว่า ผิวเคลือบฟันภายหลังจากการกัดด้วย กรดฟอสฟอริกความเข้มข้นร้อยละ 50 มีความแตกต่างกัน 4 ลักษณะ ได้แก่ (รูปที่ 11)

1. Central etch type

เกิดจากการละลายตัวของผลึกไฮดรอกซีอะพาไทต์ ที่อยู่ในบริเวณแกนกลางของปริซึม ทำให้เกิดลักษณะคล้ายรังผึ้งขึ้นบนผิวเคลือบฟัน

2. Peripheral etch type

ผลจากการกัดของกรดต่อบริเวณกึ่งกลางของปริซึมน้อยมาก การละลายตัวของผลึกไฮดรอกซีอะพาไทต์ ส่วนใหญ่เกิดขึ้นบริเวณขอบของปริซึม Diedrich ได้ตั้งข้อสังเกตว่าลักษณะเช่นนี้อาจจะเกิดจากการกัดของกรดในส่วนของปริซึมที่วางตัวอยู่ลึกลงไปบนผิวเคลือบฟัน ซึ่งเป็นผลมาจากความไวต่อการกัดของกรดที่ไม่เท่ากันของบริเวณบนผิวเคลือบฟัน

3. Less structured etch type


มักจะพบลักษณะเช่นนี้ในบริเวณผิวเคลือบฟันที่มีปริซึมน้อย โดยเฉพาะในพื้นที่ขึ้นใหม่และส่วนคอฟันของฟันที่มีอายุมาก โดยผิวเคลือบฟันจะมีลักษณะเป็นรูพรุนปะปนไปกับปุ่มเล็ก ๆ ที่ยื่นขึ้นมา

4. มีลักษณะคล้ายดาวหรือคันเฟิร์น

เป็นลักษณะที่พบได้น้อย เป็นผลเนื่องมาจากการเรียงตัวที่ผิดปกติของกลุ่มปริซึม ซึ่งลักษณะของผิวเคลือบฟัน ดังกล่าวมาแล้วในข้อ 1 และ 2 ได้แก่ลักษณะ Central และ Peripheral etch type เป็นลักษณะที่สามารถยึดกับวัสดุได้ดี ส่วนลักษณะในข้อ 3 และ 4 เป็นลักษณะที่ให้แรงยึดเกาะต่ำ

Sheykholesoam และ Brandt (1977) ได้ชี้ให้เห็นว่ามีปัจจัยอยู่ 2 กลุ่ม ที่มีอิทธิพลต่อการละลายตัวของผิวเคลือบฟัน และรูปแบบที่เกิดจากการกัดกร่อนของผิวฟันด้วยกรด คือ

1. ปัจจัยก่อนฟันขึ้น (Pre-eruptive Factors) ที่อาจมีผลต่อคุณสมบัติทางเคมีและจุลกายวิภาคของฟัน ซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่ฟันยังมีการพัฒนา หรือก่อนที่จะขึ้นมาในช่องปาก เช่น การเกิด Hypocalcification หรือ Hypoplasia ของฟันแท้ เนื่องมาจากการติดเชื้อของรากฟันน้ำนมหรือการดูดซึมสารฟลูออไรด์จากอาหาร และนำมาสะสมไว้มากเกินไปจนเกิดภาวะ Fluorosis ขึ้น ในผิวเคลือบฟัน และการได้รับฟลูออไรด์ที่เพียงพอ จะมีผลให้ฟันอิมตัวด้วยฟลูออไรด์ สถานะเช่นนี้จะเพิ่มความต้านทานของตัวฟันต่อการกัดกร่อนของกรด



รูปที่ 11 แสดงการเปลี่ยนแปลงในลักษณะต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวเคลือบฟันจากการทดลองของ Diedrich (1981)

- ก. บริเวณผิวเคลือบฟันที่มีลักษณะแบบ Central etch type
- ข. บริเวณผิวเคลือบฟันที่มีลักษณะแบบ Peripheral etch type ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการแตกหักของบริเวณขอบของปริซึมในกลุ่มแรก
- ค. บริเวณผิวเคลือบฟันที่มีลักษณะแบบ Less structured etch type ผิวเคลือบฟันจะมีลักษณะเป็นรูพรุนเล็ก ๆ จำนวนมาก
- ง. บริเวณผิวเคลือบฟันที่มีลักษณะคล้ายดาวหรือเฟิร์น

2. ปัจจัยหลังฟันขึ้น (Post-eruptive factor) ได้แก่ ปัจจัยที่มีผลต่อการละลายตัวของผิวเคลือบฟัน ภายหลังจากที่ฟันได้ขึ้นมาในช่องปากแล้ว เช่น การใช้ฟลูออไรด์เฉพาะที่ จะเป็นสาเหตุให้ผิวเคลือบฟันมีความต้านทานต่อการกัดกร่อนของกรดได้มากขึ้น นอกจากนี้การมีคราบจุลินทรีย์และ Acquire pellicle จะเป็นสิ่งที่ขัดขวางไม่ให้กรดแพร่ไปสู่ผิวเคลือบฟันได้

ในการศึกษาเกี่ยวกับกำลังแรงยึดของแบรคเก็ตเซรามิกพบว่าชนิดของกรดที่ใช้จะมีผลต่อแรงยึดและบริเวณที่มีความล้มเหลวในการยึดติด

Maskeroni และคณะ (1990) ทำการศึกษากรดที่ใช้ในการกัด (etching) 2 ชนิด

1. กรดฟอสฟอริก
2. กรดโพลีอะคริลิก

พบว่าการเตรียมพื้นผิวโดยใช้กรดโพลีอะคริลิก ทาบริเวณผิวเคลือบฟันจะลดกำลังแรงยึดแบบเฉือนของแบรคเก็ตเซรามิกกับผิวเคลือบฟัน ประมาณ 48% เมื่อเทียบกับการใช้กรดฟอสฟอริก และพบว่า ในฟันที่เตรียมพื้นผิวโดยใช้กรดฟอสฟอริก เมื่อทำการคิบบอนด์ จะพบบริเวณที่มีความล้มเหลวในการยึดติด คือ บริเวณระหว่างแบรคเก็ตกับวัสดุยึด จึงเหลือปริมาณวัสดุยึดส่วนใหญ่บนผิวเคลือบฟันแต่ในฟันที่ใช้กรดโพลีอะคริลิก เตรียมพื้นผิวเมื่อทำการคิบบอนด์ จะพบบริเวณที่มีความล้มเหลวในการยึดติดคือ บริเวณระหว่างผิวเคลือบฟันกับวัสดุยึด จึงพบปริมาณวัสดุยึดส่วนใหญ่บนฐานของแบรคเก็ต

Bishara และคณะ (1993) พบว่าการใช้กรดโพลีอะคริลิกเตรียมพื้นผิวฟัน วัสดุยึดจะแทรกไปในผลึกที่เกาะบนผิวเคลือบฟัน มากกว่าที่จะแทรกเข้าไปในผิวเคลือบฟัน ดังนั้นความล้มเหลวในการยึดติดขณะคิบบอนด์ จะเกิดภายในผลึก ไม่ทำอันตรายต่อผิวเคลือบฟัน แต่การใช้กรดฟอสฟอริกเตรียมพื้นผิวฟัน วัสดุยึดติดจะแทรกเข้าไปในผิวเคลือบฟันบริเวณที่ถูกกรดกัดทำให้ขณะคิบบอนด์อาจเกิดอันตรายต่อผิวเคลือบฟันได้

Smith (1973) แนะนำให้ใช้กรดโพลีอะคริลิก เนื่องมาจากข้อดี เมื่อเทียบกับการใช้กรดฟอสฟอริก คือ

1. พื้นผิวเคลือบฟัน จะไม่ถูกทำลายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
2. การรื้อแบรคเก็ต และขจัดวัสดุยึด ทำได้ง่าย
3. มีการสูญเสียชั้นผิวเคลือบฟันที่มีฟลูออไรด์อยู่มาก เป็นจำนวนน้อย
4. ถ้ามีวัสดุยึดหลงเหลืออยู่บนผิวเคลือบฟัน จะมีเป็นจำนวนน้อยภายหลังการคิบบอนด์

วัสดุยึด

การใช้วัสดุยึด ในทางทันตกรรมจัดฟัน ได้เป็นทางเลือกสำหรับการหลีกเลี่ยงการใช้ปลอกโลหะรัดฟัน โดย Newman (1965) เป็นบุคคลแรกที่นำเอาวัสดุยึดติด มาใช้ในการยึดติดของแบรคเก็ตกับผิวเคลือบฟัน โดยในระยะแรกวัสดุยึดที่ใช้จะเป็นวัสดุยึดชนิดบ่มตัวเอง (chemical cure resin) ซึ่งวัสดุยึดชนิดนี้จะมีข้อด้อยคือ จะแข็งตัวเร็ว และมีระยะเวลาการทำงาน (working time) ที่จำกัด ทำให้เกิดผลตามมา คือ ตำแหน่งของแบรคเก็ตที่ติดจะไม่ค่อยดี นอกจากนั้นในการผสมวัสดุยึดชนิดนี้ ถ้าผสมไม่ดีอาจมีฟองอากาศอยู่ภายในเนื้อวัสดุที่ผสมเสร็จแล้ว ทำให้กำลังแรงยึด (bond strength) ลดลง และเพิ่มความพรุนของผิว (surface porosity) อีกด้วย ในปัจจุบันได้มีการนำวัสดุยึดชนิดบ่มตัวเองที่ไม่ต้องผสมมาใช้ เนื่องจากความสะดวกในการใช้งาน แต่ในแบรคเก็ตเซรามิก การใช้วัสดุยึดชนิดนี้ไม่ต้องผสมเป็นข้อห้ามที่สำคัญ เนื่องจากวัสดุยึดชนิดนี้ไม่ต้องผสมจะประกอบไปด้วยความเข้มข้นที่สูงของตัวเร่งปฏิกิริยา เพื่อจะให้การแข็งตัวของวัสดุยึดเกิดได้เร็วขึ้น ซึ่งอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนสีของวัสดุยึดมากกว่าในวัสดุยึดชนิดต้องผสม และวัสดุยึดชนิดไม่ต้องผสมจะถูกออกแบบมาเพื่อให้มีลักษณะเป็นแผ่นฟิล์มที่บางที่สุด เพื่อไม่ให้มี Polymerization shrinkage แต่ในแบรคเก็ตเซรามิกที่กลไกการยึดติดเป็นแบบเชิงกล จะมีลักษณะของฐานเป็นร่องหรือเป็นหลุม ซึ่งจะทำให้เกิดความหนาของวัสดุยึด จึงไม่เหมาะสมกับคุณสมบัติที่ต้องมีความบางที่สุดของวัสดุยึดชนิดไม่ต้องผสม

ต่อมาวัสดุยึดชนิดบ่มตัวด้วยแสง (light cure adhesive resin) ได้ถูกนำมาใช้ในการบูรณะฟันจึงได้มีการพัฒนามาใช้ในทางทันตกรรมจัดฟัน โดยใช้ในการยึดติดแบรคเก็ตกับผิวเคลือบฟัน โดยมีข้อดีคือจะเกิดการโพลีเมอไรเซชัน (polymerization) เมื่อได้รับแสง (visible light spectrum ที่มีความยาวคลื่น 450 ถึง 470 ไมโครเมตร) ทำให้มีเวลาในการติดตำแหน่งของแบรคเก็ตให้ได้ตำแหน่งที่ถูกต้อง เนื่องจากคุณสมบัติ "Command set" ของวัสดุยึดและในวัสดุยึดชนิดบ่มตัวด้วยแสง จะมีความพรุนของผิว (surface porosity) น้อยอีกด้วย

Joseph และ Rossoruw (1990) ได้เปรียบเทียบความแตกต่างของกำลังแรงยึดแบบเฉือนของแบรคเก็ตเหล็กกล้าไร้สนิม และแบรคเก็ตเซรามิก ที่ใช้วัสดุยึดติดชนิดบ่มตัวได้เอง และชนิดบ่มตัวด้วยแสง รวมทั้งศึกษาบริเวณที่มีความล้มเหลวในการยึดติด พบว่า

1. แบรคเก็ตเซรามิก และแบรคเก็ตเหล็กกล้าไร้สนิม ที่ยึดติดกับผิวเคลือบฟันด้วยวัสดุยึดติดทั้งชนิดบ่มตัวเองและบ่มตัวด้วยแสง จะให้ค่ากำลังแรงยึดแบบเฉือน ที่สูงกว่าที่ยอมรับทางคลินิก (ซึ่งค่าแรงยึดทางคลินิกจะมีค่าประมาณ $60-80 \text{ kg/cm}^2$ หรือ $6 \text{ to } 8 \text{ MN/m}^2$)

2. การเปรียบเทียบค่ากำลังแรงยึดแบบเนียนระหว่างการใช่วัสดุยึดติดชนิดบ่มตัวเอง และ บ่มตัวด้วยแสงของแบรคเก็ตเหล็กกล้าไร้สนิม จะไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเพราะว่า โลหะมีการเปลี่ยนรูปและจะทำให้เกิดระนาบการแตก ก่อนที่จะมีการแตกภายในวัสดุยึด

3. การเปรียบเทียบ ค่ากำลังแรงยึดแบบเนียนระหว่างการใช่วัสดุยึดติดชนิดบ่มตัวเอง และ บ่มตัวด้วยแสงของแบรคเก็ตเซรามิกมีความแตกต่างกันในค่ากำลังแรงยึดแบบเนียนขึ้นกับชนิด ของ วัสดุยึดติด โดยในกลุ่มแบรคเก็ตเซรามิกที่ใช่วัสดุยึดติดชนิดบ่มตัวเอง (มีลักษณะ macrofilled and more elastic) จะมีค่ากำลังแรงยึดแบบเนียนมากกว่าในกลุ่มที่ใช่วัสดุยึดติดชนิดบ่มตัวด้วยแสง (microfilled and more brittle) แต่ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

4. ในกลุ่มของแบรคเก็ตเซรามิก จะมีค่ากำลังแรงยึดแบบเนียนสูงกว่าในกลุ่มแบรคเก็ต เหล็กกล้าไร้สนิม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

5. ในกรณีใช่วัสดุยึดติดชนิดบ่มตัวเอง กับแบรคเก็ตเซรามิก จะปรากฏการแตกหักของ ผิวเคลือบฟันถึง 40% ดังนั้นควรระมัดระวังการใช้แบรคเก็ตเซรามิก โดยมีวัสดุยึดติดเป็นชนิดบ่ม ตัวเอง ในฟันที่รักษารากแล้ว หรือในฟันที่เป็นฟันตาย (non vital tooth) การตีบอนด์แบรคเก็ตภายหลัง การจัดฟันสิ้นสุดลง อาจทำให้ฟันประเทหนัมีการแตกหักของผิวเคลือบฟัน

6. พบว่ามีการแตกหักของแบรคเก็ตเซรามิก ถึง 6.66% ในขณะที่ไม่พบการแตกหักของ แบรคเก็ตเหล็กกล้าไร้สนิมเลย

Sam และคณะ (1993) ศึกษาเปรียบเทียบค่ากำลังแรงยึดแบบเนียนของแบรคเก็ตเซรามิก Transcend โดยใช่วัสดุยึดเป็นชนิดบ่มตัวเอง 2 ชนิด มีชื่อทางการค้าว่า Concise และ Dyna - Plus และศึกษาถึงบริเวณที่มีความล้มเหลวในการยึดติด พบว่า

1. ในแบรคเก็ตเซรามิกที่ใช้ Concise เป็นวัสดุยึดติด จะมีค่ากำลังแรงยึดแบบเนียน สูงกว่า ในกลุ่มแบรคเก็ตเซรามิกที่ใช้ Dyna - Plus เป็นวัสดุยึดติด เพราะว่าการศึกษาคุณสมบัติของวัสดุยึด ติดทั้ง 2 ชนิด โดยใช้เครื่อง Thermogravimetric analysis และศึกษาแรงยึดโดยใช้ Diametral compression test พบว่าในวัสดุยึดติดชนิดบ่มตัวเอง ที่มีชื่อทางการค้าว่า Dyna - Plus จะมีเปอร์- เซนต์ของฟิลเลอร์น้อย และมีค่า Intrinsic strength น้อย เมื่อเทียบกับ Concise ซึ่งจากทั้ง 2 ประการนี้ จะเป็นสาเหตุให้ค่ากำลังแรงยึดแบบเนียนในกลุ่มแบรคเก็ตเซรามิกที่ใช้ Dyna - Plus เป็นวัสดุยึดติด มีค่าน้อยกว่า และง่ายต่อการหลุดมากกว่าในกลุ่มแบรคเก็ตเซรามิกที่ใช้ Concise เป็นวัสดุยึดติด

2. บริเวณที่มีความล้มเหลวในการยึดติด ในกลุ่มแบร็กเก็ตเซรามิกที่ใช้ Concise เป็นวัสดุยึดติด ส่วนใหญ่จะพบบริเวณระหว่างแบร็กเก็ตกับวัสดุยึด แสดงให้เห็นว่า การยึดติดแบบเชิงกลของผิวเคลือบฟันกับวัสดุยึด แข็งแรงกว่าการยึดติดแบบพันธะเคมี ของแบร็กเก็ตกับวัสดุยึด

3. บริเวณที่มีความล้มเหลวในการยึดติดในกลุ่มแบร็กเก็ตเซรามิกที่ใช้ Dyna-Plus เป็นวัสดุยึดติด จะพบหลาย ๆ บริเวณ เช่น บริเวณระหว่างผิวเคลือบฟันกับวัสดุยึด , บริเวณภายในวัสดุยึด , บริเวณระหว่างแบร็กเก็ตกับวัสดุยึด

ในการศึกษานี้ไม่พบการแตกหักของผิวเคลือบฟัน ซึ่งต่างจากการศึกษาของ Joseph และ Rossouw (1990) พบการแตกหักของผิวเคลือบฟันถึง 40% ในกลุ่มแบร็กเก็ตเซรามิก Transcend ที่ใช้วัสดุชนิดบ่มตัวเอง (Concise) และการศึกษาเกี่ยวกับบริเวณที่มีความล้มเหลวก็แตกต่างกับการศึกษาของ Gwinnett (1988) ที่พบบริเวณที่มีความล้มเหลวในการแตกหักในกลุ่มแบร็กเก็ตเซรามิกที่ใช้ Concise เป็นวัสดุยึด โดยจะพบที่บริเวณระหว่างผิวเคลือบฟันกับวัสดุยึด

Ostertag และคณะ (1991) ศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของแอคทีฟฟิลเลอร์ ที่มีผลต่อค่ากำลังแรงยึดแบบเนียนและมีผลต่อบริเวณที่มีความล้มเหลวของการยึดติดของแบร็กเก็ตเซรามิก 3 ชนิด พบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติของค่ากำลังแรงยึดแบบเนียนในแต่ละชนิดของแบร็กเก็ต ที่มีการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของแอคทีฟฟิลเลอร์ อย่างไรก็ตามจะมีการเพิ่มแรงยึด เมื่อเพิ่มความเข้มข้นของฟิลเลอร์ ซึ่งตรงกับการศึกษาของ Sam และคณะ (1993) และพบว่าไม่มีความแตกต่างกันในบริเวณที่มีความล้มเหลวในการยึดติด เมื่อมีการเปลี่ยนความเข้มข้นของแอคทีฟฟิลเลอร์

Winchester (1991) ทำการศึกษาค่ากำลังแรงยึดแบบเนียน ในแบร็กเก็ต เซรามิก 4 ชนิด ได้แก่ Transcend, Starfire, Allure, Intrigue โดยใช้วัสดุยึดติดชนิดบ่มตัวด้วยแสง 2 ชนิด คือ Prismafil ซึ่งมีปริมาณฟิลเลอร์ 79% , Heliosit ซึ่งมีปริมาณฟิลเลอร์ 15% พบว่าในการใช้วัสดุยึดชนิด Heliosit ที่มีฟิลเลอร์ต่ำในการยึดแบร็กเก็ตเซรามิกจะมีค่ากำลังแรงยึดมากกว่า การใช้วัสดุยึดชนิด Prismafil ที่มีปริมาณฟิลเลอร์สูง ซึ่งต่างจากแบร็กเก็ตเหล็กกล้าไร้สนิม ที่พบว่าถ้าในวัสดุยึดมีปริมาณฟิลเลอร์สูงจะมีค่ากำลังแรงยึดระหว่างแบร็กเก็ตกับฟันสูงด้วย แต่ในการศึกษาของ Winchester เขาอธิบายว่าในแบร็กเก็ตเซรามิกที่ให้ผลของค่ากำลังแรงยึดต่ำลง เมื่อใช้วัสดุยึดที่มีปริมาณฟิลเลอร์สูง เนื่องจากความแตกต่างของความหนาของวัสดุยึดติด กล่าวคือ Prismafil จะมีความหนืดมาก ทำให้มีความหนาของวัสดุยึดติดมาก ค่ากำลังแรงยึดจึงต่ำ และอีกเหตุผลคือ ในวัสดุที่มีความหนืดต่ำ เช่น Heliosit จะให้ longer tay ซึ่งจะยื่นเข้าไปในผิวเคลือบฟันที่ถูกกรัดกัดทำให้มีค่ากำลังแรงยึดสูง

แบรกกี้ต

แบรกกี้ตเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือที่มีบทบาทสำคัญในเครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่น เนื่องจากเป็นส่วนที่ส่งผ่านแรงที่เกิดขึ้นในการจัดฟันไปยังตัวฟัน ในปัจจุบันแบรกกี้ตที่ใช้ในเทคนิค ไคเร็กบอนด์ สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กล่าวคือ

1. แบรกกี้ตโลหะ

แบรกกี้ตโลหะที่ใช้ในเทคนิคไคเร็กบอนด์ ได้ถูกดัดแปลงมาจากแบรกกี้ตแบบเดิมที่ใช้เชื่อมติดกับปลอกโลหะรัดฟัน

ในปี ค.ศ. 1967 Mitchell ได้เสนอรายงานการทดลองใช้แบรกกี้ตทางทันตกรรมจัดฟันติดเข้ากับฟันโดยตรง โดยไม่ต้องใช้ปลอกโลหะรัดฟันซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการเปรียบเทียบแรงยึดของซีเมนต์ชนิดต่าง ๆ ที่มีต่อแบรกกี้ตดังกล่าวในการเคลื่อนฟันธรรมชาติ แบรกกี้ตที่นำมาใช้เป็นแบรกกี้ตที่ใช้ในวิธีเอดจ์ไวส์

แบรกกี้ตโลหะที่มีการนำมาใช้กับวิธีไคเร็กบอนด์อย่างจริงจังในระยะแรกทำโดยการดัดแปลงจากแถบโลหะที่ใช้ทำปลอกโลหะรัดฟัน โดยการเชื่อมแถบขนาดเล็กเข้ากับตัวแบรกกี้ตด้วยไฟฟ้าและเจาะรูเล็ก ๆ จำนวน 7-8 รูลงบนแถบโลหะดังกล่าว เพื่อช่วยในการยึดเกาะกับวัสดุยึด จากนั้นได้มีการผลิตแบรกกี้ตที่มีฐานมีลักษณะเป็นรูพรุนโดยรอบตามขอบของฐานแบรกกี้ตเพื่อนำมาใช้กับวัสดุยึดซึ่งสามารถบ่มตัวได้ด้วยแสง ด้วยหวังว่าวัสดุยึดจะสามารถบ่มตัวได้ด้วยแสงจากรูเล็ก ๆ ที่มีอยู่ตามขอบของฐานแบรกกี้ต ต่อมาได้มีการปรับปรุงแบรกกี้ตดังกล่าวมาเป็นแบรกกี้ตที่มีรูพรุนทั่วบริเวณฐานแบรกกี้ต วัสดุยึดที่เกินออกมานี้เมื่อแข็งตัวจะเป็นที่ขัดขวางการผูกมัดรอบปีกของแบรกกี้ต อีกทั้งยังทำให้เกิดพื้นผิวหยาบซึ่งเป็นบริเวณที่เกิดคราบจุลินทรีย์ได้ง่าย และเมื่อวัสดุยึดที่อยู่ตามรูพรุนเหล่านี้แตกออกก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้น้ำลาย เศษอาหาร และคราบจุลินทรีย์หลุดรอดเข้าไปสะสมอยู่ระหว่างฐานแบรกกี้ตและวัสดุยึด

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและแก้ไขข้อเสียซึ่งเกิดจากแบรกกี้ตที่ฐานมีลักษณะรูพรุนจึงทำให้มีการพัฒนาแบรกกี้ตที่ด้านล่างของฐานมีลักษณะเป็นตะแกรงโลหะขึ้นมา ซึ่งฐานแบรกกี้ตแบบนี้จะมีส่วนเกาะเกี่ยวเป็นตะแกรงโลหะอยู่บริเวณส่วนล่างของฐานแบรกกี้ตที่จะสัมผัสกับผิวฟัน ส่วนของฐานที่เชื่อมติดกับตัวแบรกกี้ตจะเป็นแผ่นเหล็กไร้สนิมซึ่งเรียบและบาง

ทั้งสองส่วนนี้จะถูกเชื่อมติดกันด้วยวิธีเชื่อมด้วยความร้อนที่เกิดจากไฟฟ้า หรือใช้วิธีบัดกรีให้ติดกัน โดยมีโลหะผสมเป็นตัวกลาง ส่วนที่เป็นแผ่นโลหะไร้สนิมจะป้องกันไม่ให้วัสดุยึดส่วนเกินทะลักออกมาทางด้านหน้า และตะแกรงลวดที่อยู่ทางด้านหลังก็สามารถให้ความแข็งแรงในการยึดที่ดีได้

2. แบริกเก็ตพลาสติก

Newman (1969) เป็นบุคคลแรกที่พัฒนาแบริกเก็ตพลาสติกเพื่อใช้ในเทคนิคไครเร็กบอนด์โดยเลือกใช้โพลีคาร์บอเนตที่ไม่มีวัสดุอัดแทรก (Unfilled Polycarbonate) ในการผลิตแบริกเก็ต แบริกเก็ตพลาสติกนี้จะใช้อีพอกซีเรซิน เป็นวัสดุยึดแบริกเก็ตเข้ากับตัวฟัน นอกเหนือจากอีพอกซีเรซินแล้วแบริกเก็ตนี้ยังสามารถยึดติดกับวัสดุยึดที่มีเบสเป็นเมทิลเมทาคริเลตเช่น Orthomite II (Rocky Mountain Orthodontics), Bracket Bond (G.A.C. N.Y.) และ Bond-Eze (Unitek Corporation) ซึ่งเป็นเบสที่สามารถเกิดพันธะเคมีกับแบริกเก็ตพลาสติกได้โดยตรง แต่ถ้าหากจะใช้วัสดุยึดที่มีเบสเป็น BIS-GMA กับ แบริกเก็ตพลาสติกจะต้องใช้ร่วมกับไพรเมอร์ Pulido (1983) พบว่าในการยึดแบริกเก็ตพลาสติกด้วยวัสดุในกลุ่ม BIS-GMA ถ้าหากใช้ร่วมกับไพรเมอร์จะมีความต้านทานต่อแรงดึงมากกว่ากลุ่มที่ไม่ใช้ไพรเมอร์อย่างมีนัยสำคัญ

แบริกเก็ตพลาสติกมีข้อดีในด้านให้ความสวยงามและสามารถสร้างพันธะเคมีกับวัสดุยึดได้ ทำให้มีความแข็งแรงในการยึดสูงกว่าแบริกเก็ตโลหะ (Reynold, 1977) แต่แบริกเก็ตพลาสติกก็มีข้อเสียบางประการ เช่น มีความแข็งแรงน้อยมักจะบิดหรือแตกหักในระหว่างการรักษา Aird และ Durning (1987) ได้ทำการศึกษาการแตกหักของแบริกเก็ตพลาสติกโดยการใช้ลวดและขนาดแรงที่ใช้ในการจัดฟัน พบว่าการใส่ลวดลงในร่องแบริกเก็ตไม่ว่าจะเป็นลวดกลมหรือลวดสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือแม้แต่การผูกแบริกเก็ตด้วยลวดโลหะไร้สนิมก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดการแตกหักของแบริกเก็ตพลาสติกได้ นอกจากนี้แบริกเก็ตพลาสติกยังมีการสึกกร่อนของร่องแบริกเก็ตทำให้สูญเสียความสามารถในการควบคุมแนวแกนของฟัน และข้อเสียที่สำคัญของแบริกเก็ตพลาสติกคือสามารถเปลี่ยนสีได้ และต้องใช้วัสดุยึดโดยเฉพาะ

3. แบริกเก็ตเซรามิก

จากข้อบกพร่องของแบริกเก็ตพลาสติกซึ่งมีความแข็งแรงน้อยและเปลี่ยนสีได้เมื่ออยู่ในช่องปากเป็นเวลานาน ทำให้แบริกเก็ตพลาสติกไม่ได้รับความนิยมในการนำไปใช้กับผู้ป่วยมากเท่ากับแบริกเก็ตโลหะ แม้ว่าจะให้ความสวยงามมากกว่าก็ตาม จากการสำรวจความนิยมของทันตแพทย์จัดฟันในประเทศสหรัฐอเมริกาโดย Gorelick (1979) พบว่ามีผู้นิยมใช้แบริกเก็ตโลหะชนิดที่มีรูพรุนบริเวณฐานร้อยละ 22 ชนิดฐานเป็นตะแกรงโลหะมากถึงร้อยละ 77

และแบรคเก็ตพลาสติกมีเพียงร้อยละ 29 ถึงแม้ว่าจะมีการพัฒนาแบรคเก็ตพลาสติกเสริมโลหะเพื่อให้มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นแล้วก็ตาม ความนิยมในการใช้แบรคเก็ตพลาสติกของทันตแพทย์ก็ยังมีจำนวนน้อยอยู่ (Gwinnett และคณะ 1988) ด้วยเกรงว่าจะต้องเปลี่ยนแบรคเก็ตให้ผู้ป่วยบ่อยครั้ง

แบรคเก็ตเซรามิกจึงถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อรวมเอาข้อดีของแบรคเก็ตพลาสติกในด้านความสวยงามกับความแข็งแรงของแบรคเก็ตโลหะเข้าด้วยกัน เนื่องจากเซรามิกเป็นวัสดุที่มีความแข็งสูง ทนต่อความร้อนและการเสื่อมสภาพทางเคมีได้ดี แต่ก็มีจุดอ่อนที่ด้อยกว่าโลหะคือ เซรามิกมีความเปราะสูง เนื่องจากโครงสร้างโมเลกุลที่ต่างกัน เมื่อโลหะมีความเค้นเกิดขึ้น โมเลกุลของโลหะซึ่งยึดกันด้วยพันธะ โลหะสามารถที่จะบิดเบือนตำแหน่งไปเพื่อลดความเค้นลง แต่โครงสร้างโมเลกุลของเซรามิกมีตำแหน่งที่แน่นอนและยึดกันอยู่ในลักษณะ 3 มิติ ไม่สามารถบิดเบือนได้ เมื่อมีความเค้นเกิดขึ้นจนถึงจุดวิกฤต พันธะระหว่างโมเลกุลของเซรามิกก็จะแตกออก ทำให้เกิดการแตกหักของวัสดุ (รูปที่ 3)

ดังนั้น หากมีรอยขีดข่วนหรือตำหนิบนชั้นเซรามิกแล้ว เซรามิกมีโอกาที่จะแตกออกจากกันได้ง่ายกว่าโลหะ

เนื่องจากแบรคเก็ตเซรามิกมีลักษณะที่สำคัญ 2 ประการคือมีกำลังแรงยึดกับผิวเคลือบฟันสูงเมื่อเทียบกับแบรคเก็ตเหล็กกล้าไร้สนิม และไม่มีคุณสมบัติรีดได้ (Ductility) เหมือนแบรคเก็ตเหล็กกล้าไร้สนิม ทำให้อาจพบปัญหาขณะติดบอนด์แบรคเก็ตเซรามิก โดยจะเกิดการแตกหักในแบรคเก็ตหรือภายในผิวเคลือบฟัน ขึ้นกับกลไกในการยึดติดของฐานของแบรคเก็ตเซรามิกและลักษณะของฐานแบรคเก็ตเซรามิก

กลไกการยึดติดของแบรคเก็ตเซรามิกเกิดจาก


1. การยึดติดเชิงกล (mechanical retention) โดยการทำอันเดอร์คัท เป็นร่องหรือเป็นรูหรืออาจทำเป็นตะแกรงถี่ เพื่อช่วยในการยึดติดของวัสดุยึดติดกับแบรคเก็ต จากการศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด พบว่าอะคริลิกแท็กยึดกับผิวเคลือบฟันโดยการเกาะเกี่ยวแบบเชิงกลระหว่างวัสดุยึดและผิวเคลือบฟัน

2. การยึดติดด้วยพันธะทางเคมี เนื่องจากส่วนประกอบของอะลูมินาของแบรคเก็ตเซรามิกไม่สามารถทำปฏิกิริยากับวัสดุยึดได้ ดังนั้นจึงมีการนำไซเลนคัพลิง เอเจนท์ มาใช้เป็น chemical mediator ระหว่างวัสดุยึดกับฐานของแบรคเก็ต โดยโมเลกุลของไซเลน จะเป็น bifunctional molecule โดยที่ปลายข้างหนึ่งที่เป็นกลุ่มของไซลานอลจะจับแน่นกับแก้วขณะที่ปลายอีก

ข้างหนึ่งจะทำปฏิกิริยากับวัสดุยึดติด แต่เนื่องจากฐานของแบร็กเก็ตเซรามิก เป็นผลึกอะลูมินาออกซึ่งกลุ่มของไฮดรอกไซด์ จะไม่สามารถทำปฏิกิริยากับฐานของแบร็กเก็ตเซรามิกได้จนกว่าฐานของแบร็กเก็ตเซรามิก จะถูกเคลือบด้วยส่วนประกอบของแก้ว จึงจะเกิดการยึดติดได้ บริษัท A company's starfire และ Unitek's Transcend ได้แนะนำแบร็กเก็ตเซรามิกที่ผสมแก้วเข้าไปในส่วนหนึ่งของเซรามิก และใช้โซเลนคัพลิงเอเจนท์ที่ยึดกับแก้ว โดยจะมีปลายอิสระ (free end) ของโมเลกุล ซึ่งสามารถทำปฏิกิริยากับวัสดุยึดติดตัวใดก็ได้ และกล่าวว่าการใช้โซเลนคัพลิงเอเจนท์ ช่วยเพิ่มความแข็งแรงยึดของแบร็กเก็ตและวัสดุยึดติดได้ดีขึ้น (Iwamoto และคณะ ,1987)

จากการศึกษาของ Guess และคณะ (1988) ได้สรุปผลที่แตกต่างจาก Iwamoto และคณะ (1987) โดยเขาได้ศึกษาผลของการใช้โซเลนคัพลิงเอเจนท์ ต่อกำลังแรงยึดของแบร็กเก็ตเซรามิกชนิดโพลีคริสตอลไลน์ โดยทำในแบร็กเก็ตที่มีฐานเป็นร่องสี่เหลี่ยม (รูปที่ 12) พบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างแบร็กเก็ตที่ใช้โซเลนคัพลิงเอเจนท์ ทั้งที่เตรียมจาก บริษัทผู้ผลิตและที่เตรียมในคลินิกกับแบร็กเก็ตเซรามิกที่ไม่ได้ใช้โซเลนคัพลิงเอเจนท์ ในกรณีนี้อาจเป็นไปได้ว่าการศึกษานี้ทดสอบเฉพาะแบร็กเก็ตเซรามิกชนิดเดียว ซึ่งมีการยึดติดเชิงกลจากอันเดอร์คัทที่ฐานอยู่แล้ว และกำลังแรงยึดที่เกิดจากการยึดติดเชิงกลอาจมีมากเพียงพอแล้ว กล่าวคือถ้าใช้แบร็กเก็ตเซรามิกชนิดอื่น ๆ การใช้โซเลนคัพลิงเอเจนท์ อาจเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงยึดให้มากขึ้นก็ได้ แต่ถ้าแบร็กเก็ตเซรามิกชนิดนั้นมีการยึดติดเชิงกลดีอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้โซเลนคัพลิง เอเจนท์ ซึ่งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น


3. การใช้กลไกการยึดติดแบบที่ 1 และแบบที่ 2 ร่วมกัน



รูปที่ 12 แสดงลักษณะรูปร่างของอันเดอร์คัทใต้ฐานของแบรคเก็ตเซรามิกที่ใช้ในการทดลองของ Guess และคณะ (1987)

ความล้มเหลวของการยึดติด

1. ความล้มเหลวที่เกิดระหว่างผิวเคลือบฟันและวัสดุยึด (enamel-adhesive interface) การหลุดออก จะทำให้วัสดุยึดติดที่ฐานของแบรคเก็ต (รูปที่ 13 A) สาเหตุอาจเกิดจากเทคนิคการติดเครื่องมือไม่ดีพอ ได้แก่ การควบคุมความชื้น หรือมีการรบกวนขณะแข็งตัว
2. ความล้มเหลวที่เกิดระหว่างวัสดุยึดและแบรคเก็ต (adhesive-bracket interface) จะมีวัสดุยึดติดที่ผิวเคลือบฟัน (รูป 13 B) สาเหตุเนื่องมาจากวัสดุยึดอ่อนแอ



รูปที่ 13 A: แสดงความล้มเหลวระหว่างผิวเคลือบฟันกับวัสดุอุด
B: แสดงความล้มเหลวระหว่างแบรคเก็ตกับวัสดุอุด

ในทางคลินิกความล้มเหลวที่เกิดจากวัสดุอุดและแบรคเก็ตจะดีกว่าความล้มเหลวที่เกิดระหว่างวัสดุอุดและผิวเคลือบฟัน เพราะแบบหลังจะทำให้ผิวเคลือบฟันแตก โดยอุดมคติ (Ideally) ความแข็งแรงยึดระหว่างแบรคเก็ต และวัสดุอุดต้องมีมากพอที่จะต้านต่อการเคลื่อนฟันทางทันตกรรม และแรงบดเคี้ยวในช่องปาก แต่จะต้องไม่สูงเกินไปจนต้านต่อการถอดแบรคเก็ต

Odegaard และ Segner (1988) แสดงให้เห็นว่าในแปรงเกิดเซรามิกที่มีกลไกการยึดติดเป็นแบบพันธะเคมี จะมีค่ากำลังแรงยึดแบบเนียน มากกว่าแปรงเกิดเหล็กกล้าไร้สนิม และพบตำแหน่งที่มีความล้มเหลวในการยึดติดในแปรงเกิดเซรามิก คือ บริเวณระหว่างผิวเคลือบฟันกับวัสดุยึด สำหรับแปรงเกิดเหล็กกล้าไร้สนิม จะพบบริเวณระหว่างแปรงเกิดกับวัสดุยึด และจากผลที่ได้นี้ เขาสรุปว่าในแปรงเกิดเซรามิกกำลังแรงยึดระหว่างแปรงเกิด และวัสดุยึด จะแข็งแรงกว่ากำลังแรงยึดระหว่างผิวเคลือบฟันกับวัสดุยึด

Gwinnett (1988) ทำการทดสอบแปรงเกิดเซรามิก 2 ชนิด ที่มีกลไกการยึดติดต่างกัน โดยแปรงเกิดเซรามิก Allure จะมีกลไกการยึดติดเป็นแบบเชิงกลและพันธะเคมีร่วมกัน และแปรงเกิดเซรามิก Transcend จะมีกลไกการยึดติดเป็นแบบพันธะเคมี พบว่าค่ากำลังแรงยึดแบบเนียนของแปรงเกิดเซรามิก Transcend จะมากกว่าแปรงเกิดเซรามิก Allure แต่ไม่มีนัยสำคัญและจากการตรวจดูบริเวณที่มีความล้มเหลวของการยึดติด พบว่าในแปรงเกิดเซรามิก Allure จะพบที่บริเวณระหว่างแปรงเกิดกับวัสดุยึดเป็นส่วนใหญ่ แต่ในแปรงเกิดเซรามิก Transcend จะพบส่วนใหญ่ที่บริเวณระหว่างผิวเคลือบฟันกับวัสดุยึด

Viazis และคณะ (1990) ทำการศึกษาเปรียบเทียบกำลังแรงยึดของแปรงเกิดเซรามิกหลายๆ ชนิด ที่มีกลไกการยึดติดต่างๆ กัน พบว่า ในแปรงเกิดเซรามิกที่มีกลไกการยึดติดแบบพันธะเคมี (Transcend และ Starfire) จะมีค่ากำลังแรงยึดแบบเนียนสูงกว่า กลุ่มแปรงเกิดเซรามิกที่มีกลไกการยึดติดแบบเชิงกล (Allure และ Gem) และสูงกว่าแปรงเกิดเหล็กกล้าไร้สนิม และแปรงเกิดเซรามิกที่เป็นชนิดโมโนคริสตอลลีนอะลูมินา ที่มีชื่อทางการค้าว่า Starfire จะเปราะกว่าแปรงเกิดเซรามิกชนิดโพลีคริสตอลลีนอะลูมินา โดยเฉพาะในกรณีที่ใช้วัสดุยึดติดชนิดบ่มตัวเอง กล่าวคือ จะมีการแตกหักของแปรงเกิดขณะทำการดีบอนด์ นอกจากนี้เขายังพบว่าในแปรงเกิดเหล็กกล้าไร้สนิม และแปรงเกิดเซรามิกที่มีกลไกการยึดติดแบบเชิงกล จะพบบริเวณที่มีความล้มเหลวในการยึดติด คือ บริเวณภายในวัสดุยึดติด แต่ถ้าเป็นแปรงเกิดเซรามิกที่มีกลไกการยึดติดแบบพันธะเคมี จะเกิดบริเวณที่มีความล้มเหลวในการยึดติดส่วนใหญ่บริเวณระหว่างแปรงเกิดกับวัสดุยึดติด ซึ่งต่างจากการศึกษาของ Odegaard และ Segner (1988)

Viazis และคณะ (1990) ได้ให้เหตุผลว่าทำไมกำลังแรงยึดของแปรงเกิดเซรามิกที่มีกลไกการยึดติดแบบพันธะเคมี จึงสูงกว่าแปรงเกิดเซรามิกที่มีกลไกการยึดติดแบบเชิงกล โดยอธิบายว่าในแปรงเกิดเซรามิก ที่มีกลไกการยึดติดแบบเชิงกลจะมี Retentive groove ซึ่งบริเวณขอบจะมีมุมประมาณ 90 องศา ยิ่งไปกว่านั้นการออกแบบให้มีลักษณะการตัดขวางของร่องเพื่อป้องกันแปรงเกิดไม่


ให้ไหลไปตามร่อง จะทำให้เกิด sharp edge angle ลักษณะเช่นนี้จะมี high localized stress concentration รอบๆ sharp edges เป็นผลทำให้เกิดการเปราะของวัสดุยึดติด เมื่อให้แรงในการตีบอนด์ แบรคเก็ตจึงมีวัสดุยึดส่วนหนึ่งติดที่ฟัน และอีกส่วนติดที่ร่องของแบรคเก็ต แต่ในแบรคเก็ตเซรามิกที่มีกลไกการยึดติดแบบพันธะเคมีที่มีลักษณะของฐานเป็นผิวที่เรียบสะท้อนแสงจะให้การกระจายที่ดีของ Stress บนวัสดุยึดทั้งหมดปราศจากการให้ Stress เป็นบริเวณเฉพาะที่ ดังนั้นในการตีบอนด์ จึงให้กำลังแรงยึดแบบเฉือนที่มาก และเกิดบริเวณที่มีความล้มเหลวในการยึดติดที่วัสดุยึดโดยจะเหลือส่วนของวัสดุยึดทั้งหมดติดที่ตัวฟัน ซึ่งต่างกับแบรคเก็ตเซรามิกที่มีกลไกการยึดแบบเชิงกล

ในการศึกษาของ Viazis และคณะ (1990) เป็นการศึกษาในแบรคเก็ตเซรามิกหลายๆชนิด ที่ผลิตจากบริษัทต่างกัน ต่อมาจึงมีการศึกษาของ Forsberg และคณะ (1992) ทำการศึกษาเปรียบเทียบกำลังแรงยึดแบบเฉือนระหว่างแบรคเก็ตเซรามิก 2 แบบ ที่ผลิตจากบริษัทเดียวกัน แต่มีกลไกการยึดติดต่างกันคือ แบบพันธะเคมี จะมีชื่อทางการค้าว่า Transcend และแบบเชิงกลมีชื่อทางการค้าว่า Transcend 2000 และเปรียบเทียบกับแบรคเก็ตเหล็กกล้าไร้สนิม พบว่าแบรคเก็ตเซรามิกที่มีกลไกการยึดติดแบบพันธะเคมี จะมีค่ากำลังแรงยึดแบบเฉือน ในการตีบอนด์สูงกว่า แบรคเก็ตเซรามิกที่มีกลไกการยึดติดแบบเชิงกลและเมื่อเปรียบเทียบกับแบรคเก็ตเหล็กกล้าไร้สนิม ค่ากำลังแรงยึดแบบเฉือนของแบรคเก็ตเซรามิก ทั้ง 2 แบบ จะมากกว่าแบรคเก็ตเหล็กกล้าไร้สนิม และพบบริเวณที่มีความล้มเหลวในการยึดติด ขณะตีบอนด์ในกลุ่มแบรคเก็ตเซรามิกทั้ง 2 แบบ คือ บริเวณระหว่างแบรคเก็ตกับวัสดุยึด แต่ในแบรคเก็ตเซรามิกที่มีกลไกการยึดติดแบบพันธะเคมีจะมีการเสียหายของผิวเคลือบฟัน 3 ชั้น ในขณะที่บอนด์

Winchester (1992) ที่ทำการศึกษากำลังแรงยึดแบบเฉือน ในแบรคเก็ตเซรามิก Transcend และแบรคเก็ตเซรามิก Transcend 2000 ที่มีกลไกการยึดติดต่างกัน โดยใช้วัสดุยึดติดชนิดบ่มตัวด้วยแสง 2 ชนิด คือ Prismafil จะมีปริมาณฟิลเลอร์สูง และ Heliosit จะมีปริมาณฟิลเลอร์ต่ำ พบว่าแบรคเก็ตเซรามิก Transcend 2000 จะให้กำลังแรงยึดแบบเฉือนสูงกว่าแบรคเก็ตเซรามิก Transcend ซึ่งต่างกับการศึกษาของ Forsberg และคณะ (1992) และจะพบการแตกหักของผิวเคลือบฟันได้ในกลุ่มของแบรคเก็ตเซรามิก Transcend

Winchester (1991) ทำการศึกษากำลังแรงยึดแบบเฉือนในแบรคเก็ตเซรามิก 4 ชนิด ได้แก่ Transcend, Starfire, Allure, Intrigue โดยใช้วัสดุยึดติดชนิดบ่มตัวด้วยแสง 2 ชนิด คือ Prismafil ซึ่งมีปริมาณฟิลเลอร์ 79% , Heliosit ซึ่งมีปริมาณฟิลเลอร์ 15% ในแบรคเก็ตเซรามิกที่ใช้ในการศึกษานี้จะ

มีชั้นของไหลเลนปกคลุมทุกชนิด แต่ในแบรคเก็ตเซรามิก Transcend กับแบรคเก็ตเซรามิก Starfire จะมีลักษณะพื้นผิวของฐานมีผิวเรียบ ซึ่งเป็นกลไกยึดติดแบบพันธะเคมีเพียงอย่างเดียว แตกต่างจากแบรคเก็ตเซรามิก Allure และ แบรคเก็ตเซรามิก Intrigueที่จะมีกลไกการยึดติดแบบเชิงกลร่วมด้วย โดยในแบรคเก็ตเซรามิก Intrigue จะมีลักษณะของฐานเป็นผิวขรุขระ และแบรคเก็ตเซรามิก Allure จะมีลักษณะเป็นร่อง 6 ร่อง ทำให้เพิ่มความหนาของวัสดุยึดติด ค่ากำลังแรงยึดจึงมีค่าน้อยตามไปด้วย จากการศึกษากำลังแรงยึด พบว่าแบรคเก็ตเซรามิก Transcend จะให้ค่ากำลังแรงยึดแบบเฉือนที่สูงเมื่อใช้วัสดุยึดติด Heliosit และในการทดสอบกำลังแรงยึดแบบเฉือนในวัสดุยึดทั้ง 2 ชนิดแบรคเก็ตเซรามิกชนิด Transcend และ Starfire จะไม่แตกต่างกัน โดยจะให้ค่ากำลังแรงยึดที่สูงทั้งคู่ แต่ในแบรคเก็ตเซรามิกชนิด Allure จะให้ค่ากำลังแรงยึดน้อยกว่า แบรคเก็ตเซรามิก Transcend ในวัสดุยึดทั้ง 2 ชนิด ซึ่งตรงกับที่ Iwamoto และคณะ (1987) กล่าวว่า ไสเลนจะเพิ่มกำลังแรงยึดแต่การยึดติดแบบเชิงกลจะทำให้กำลังแรงยึดแบบเฉือนลดลง การศึกษาบริเวณที่มีความล้มเหลวในการยึดติดของแบรคเก็ตเซรามิก Allure กับแบรคเก็ตเซรามิก Intrigue จะพบที่บริเวณระหว่างแบรคเก็ตกับวัสดุยึด แต่ในแบรคเก็ตเซรามิก Transcend และแบรคเก็ตเซรามิก Starfire จะพบการแตกหักของผิวเคลือบฟัน และการแตกหักของแบรคเก็ตด้วย จึงกล่าวได้ว่า ค่ากำลังแรงยึดที่สูง ทำให้เกิดการแตกหักของแบรคเก็ตและผิวเคลือบฟันในทั้งแบรคเก็ตเซรามิก Transcend และแบรคเก็ตเซรามิก Starfire และไม่พบการแตกหักของผิวเคลือบฟันหรือแบรคเก็ตในแบรคเก็ตเซรามิก Allure และ แบรคเก็ตเซรามิก Intrigue



รูปที่ 14 A แสดงบริเวณที่มีการแตกหักของแบรคเก็ตเซรามิก Starfire
B แสดงบริเวณที่มีการแตกหักของแบรคเก็ตเซรามิก Transcend

ต่อมาแบรคเก็ตเซรามิกได้ถูกพัฒนาขึ้น โดยปรับปรุงข้อด้อยในการติดบอนด์ ที่อาจทำอันตรายต่อผิวเคลือบฟัน และทำให้เกิดการแตกหักของแบรคเก็ต โดยปรับปรุงให้มีกำลังแรงยึดระหว่างแบรคเก็ตกับวัสดุยึดที่มากพอที่จะต้านต่อการเคลื่อนฟันทางทันตกรรม และแรงบดเคี้ยวในช่องปาก แต่จะต้องไม่สูงเกินไปจนต้านทานต่อการติดบอนด์

Ghafari และคณะ (1992) ศึกษากำลังแรงยึดแบบเฉือน ในแบรคเก็ตเซรามิก 2 ชนิด ที่ได้ปรับปรุงโดยมีกลไกการยึดติดต่างกัน คือ

แบรคเก็ตเซรามิก Allure IV ซึ่งมีกลไกการยึดติดเป็นแบบเชิงกลและพันธะเคมีร่วมกัน โดยมีลักษณะของฐานเป็น 12 dimple recess จะมีชั้นของไซเลนปกคลุมอยู่

แบรคเก็ตเซรามิก Transcend 2000 ซึ่งมีกลไกการยึดติดเป็นแบบเชิงกล

พบว่า แบรคเก็ตเซรามิก Allure IV จะมีค่ากำลังแรงยึดแบบเฉือนสูงกว่าแบรคเก็ตเซรามิก Transcend 2000 แต่ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ โดยในแบรคเก็ตเซรามิก Allure IV

การมี 12 dimple recess จะเพิ่มความหนาของเรซินระหว่างฐานแบรคเก็ตกับฟัน ทำให้ลดกำลังแรงยึด และทำให้เกิดการแตกในวัสดุยึดติดเอง และในแบรคเก็ตเซรามิก Allure IV จะมีชั้นของไซเลนปกคลุมอยู่ทำให้เพิ่มกำลังแรงยึด

ต่อมา มีการปรับปรุงลักษณะฐานของแบรคเก็ตเซรามิก ให้เป็นวัสดุชนิดโพลีคาร์บอเนต ซึ่งผลิตโดยบริษัท T.P. orthodontics โดยมีชื่อทางการค้าว่า Ceramaflex ซึ่งทางบริษัทผู้ผลิตได้ยืนยันว่าการติดบอนด์แบรคเก็ตเซรามิกชนิดนี้จะไม่ทำอันตรายต่อผิวเคลือบฟัน และแบรคเก็ต

จากการศึกษาของ Fox และคณะ (1992) เปรียบเทียบกำลังแรงยึดระหว่าง Ceramaflex กับแบรคเก็ตเหล็กกล้าไร้สนิม พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และการติดบอนด์ Ceramaflex จะง่าย ๆ คือ ใช้คีมตัดลวด จะไม่ทำให้เกิดการแตกหักของแบรคเก็ต และไม่เกิดการทำลายผิวเคลือบฟัน

Franklin และคณะ (1993) ศึกษา กำลังแรงยึดแบบเนียนและบริเวณที่มีความลึมหลวในการยึดติดของแบรคเก็ต 3 ชนิด ดังนี้

Ceramaflex เป็นแบรคเก็ตเซรามิกที่มีกลไกการยึดติดเป็นแบบเชิงกล (macromechanical) และฟันระเคมีร่วมกัน แต่มีลักษณะของฐานทำจาก โพลีคาร์บอเนต

Transcend 2000 เป็นแบรคเก็ตเซรามิกที่มีกลไกการยึดติดแบบเชิงกล (micromechanical) แบรคเก็ตเหล็กกล้าไร้สนิม ที่มีกลไกการยึดติดแบบเชิงกล (macromechanical)

พบว่า แบรคเก็ตเซรามิก Transcend 2000 จะมีค่ากำลังแรงยึดแบบเนียนสูงสุด แต่ไม่มีความแตกต่างกันของค่ากำลังแรงยึดแบบเนียนในแบรคเก็ตเซรามิก Ceramaflex และแบรคเก็ตเหล็กกล้าไร้สนิม ในการศึกษาบริเวณที่มีความลึมหลวในการยึดติด พบว่าในแบรคเก็ตเซรามิก Ceramaflex จะเกิดบริเวณแบรคเก็ตกับฐานของแบรคเก็ตที่เป็นวัสดุชนิดโพลีคาร์บอเนต โดยจะเหลือฐานที่เป็นโพลีคาร์บอเนตติดกับวัสดุยึดอยู่ที่ผิวเคลือบฟัน ทำต้องเสียเวลาในการขจัดวัสดุยึดเพิ่ม แต่จะไม่พบว่าเกิดการสูญเสียผิวเคลือบฟันขณะติดบอนด์ แต่ในแบรคเก็ตเซรามิก Transcend 2000 และ แบรคเก็ตเหล็กกล้าไร้สนิมจะเกิดความลึมหลวในการยึดติดที่บริเวณระหว่างแบรคเก็ตกับวัสดุยึดเป็นส่วนใหญ่ และจะพบการแตกหักของผิวเคลือบฟัน ในขณะติดบอนด์ด้วย

การศึกษาลักษณะของฐานแบรคเก็ตเซรามิก

Eliades และคณะ (1991) พบว่าการออกแบบของลักษณะฐานแบรคเก็ตเซรามิกจะมีผลต่อกำลังแรงยึด รวมทั้งมีผลต่อบริเวณที่มีความลึมหลวในการยึดติด ดังเช่นแบรคเก็ตเซรามิก Allure III เป็นแบรคเก็ตเซรามิกชนิดโพลีคริสตอลลีน อะลูมินาที่มีลักษณะฐานเป็นร่องลึก (recess) ที่สมมาตร

ซึ่งทำให้เกิดกลไกการยึดติดเป็นแบบเชิงกล บริเวณระหว่างร่องลึกจะเรียงตรงถูกปกคลุมด้วยชั้นของ ไซเลนเป็นบริเวณต่อเนื่อง ทำให้แบรคเก็ตเซรามิกชนิดนี้มีกลไกการยึดติดเป็นแบบเชิงกลและพันธะ เคมีร่วมกัน แต่การที่มีลักษณะของฐานเป็นร่องลึก จะทำให้เพิ่มความหนาของวัสดุยึด ซึ่งการเพิ่มความ หนาจะทำให้เกิด polymerization shrinkage และ Thermal expansion ของวัสดุยึด ทำให้กำลังแรงยึดลด น้อยลง และจะพบบริเวณที่มีความล้มเหลวในการยึดติดที่บริเวณระหว่าง แบรคเก็ตกับวัสดุยึด และบริเวณระหว่างผิวเคลือบฟันกับวัสดุยึด

Starfire เป็นแบรคเก็ตเซรามิก ชนิดโมโนคริสตอลลีน อะลูมินาที่มีลักษณะของฐานเป็นผิว เรียบถูกปกคลุมด้วยชั้นของ ไซเลน อย่างต่อเนื่องไม่มีลักษณะเป็นร่อง หรือช่อง เพื่อให้เป็นกลไกการ ยึดแบบเชิงกล ดังนั้นแบรคเก็ตชนิดนี้จึงมีกลไกการยึดติดเป็นแบบพันธะเคมีเพียงอย่างเดียว และจะ พบว่าแบรคเก็ตเซรามิกชนิดนี้ จะมีความหนาของวัสดุยึดบางสุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นๆ บริเวณที่มี ความล้มเหลวในการยึดติดของแบรคเก็ตชนิดนี้ คือ บริเวณระหว่างแบรคเก็ตกับวัสดุยึด และบริเวณ ระหว่างผิวเคลือบฟันกับวัสดุยึด นอกจากนี้ยังพบการแตกหักของแบรคเก็ตชนิดนี้ขณะติดบอนด์ด้วย เนื่องจาก Starfire เป็น โมโนคริสตอลลีน อะลูมินา ที่มีคุณสมบัติแข็งมาก และมีความเหนียวซึ่งต้าน ทานต่อการแตกหักต่ำ ถ้ามีรอยตำหนิภายในแบรคเก็ต จะทำให้แบรคเก็ตแตกหักได้ง่าย

Transcend เป็นแบรคเก็ตเซรามิกชนิดโพลีคริสตอลลีน อะลูมินา มีลักษณะของฐานเป็น พื้นผิวเรียบและจะพบชั้นของ ไซเลนปกคลุมเป็นบริเวณที่ต่อเนื่อง ลักษณะเช่นนี้ทำให้มีกลไกการยึด ติดเป็นแบบพันธะเคมี ทำให้มีกำลังแรงยึดสูงสุด และจะพบบริเวณที่มีความล้มเหลวในการยึดติด ส่วนมากที่บริเวณระหว่างผิวเคลือบฟันกับวัสดุยึด เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ของวัสดุยึด จะหลงเหลืออยู่ บนฐานของแบรคเก็ต และสามารถพบการแตกหักของผิวเคลือบฟันได้ เนื่องจากกำลังแรงยึดติดของ แบรคเก็ตกับวัสดุยึดมากกว่ากำลังแรงยึดติดของวัสดุยึดกับผิวเคลือบฟัน

Eliades และคณะ (1991) จึงสรุปได้ว่า ลักษณะการออกแบบของฐานแบรคเก็ตจะมีผลต่อ ความหนาของแอดฮีซีฟ อย่างมีนัยสำคัญ และทำให้มีผลต่อกำลังแรงยึดด้วย

ต่อมา Eliades และคณะ (1993,1994) ได้ศึกษาแบรคเก็ตเซรามิกเพิ่มอีก 3 ชนิดคือ

Transcend 2000 เป็นแบรคเก็ตเซรามิกชนิด โพลีคริสตอลลีน อะลูมินา มีลักษณะของ ฐานคล้าย Transcend ที่มีอะลูมินา คริสตัลยื่นออกมา และมีขนาดคริสตัลใหญ่ แต่ไม่มีชั้นของ ไซเลน ปกคลุม ทำให้มีกลไกการยึดติดเป็นแบบเชิงกลเพียงอย่างเดียว ทำให้โอกาสที่จะเกิดการแตกหักของ ผิวเคลือบฟันลดลงเนื่องจากกำลังแรงยึดต่ำลงอย่างไรก็ตาม การติดบอนด์ Transcend 2000 จะพบว่า

มีปริมาณวัสดุยึดหลงเหลือบนผิวเคลือบฟันมากกว่า Transcend และพบบริเวณที่มีความลึมหลวในการยึดติดของ Transcend 2000 คือบริเวณภายในวัสดุยึดเอง และบริเวณระหว่างแบรคเก็ตกับวัสดุยึด

Fascination เป็นแบรคเก็ตเซรามิกชนิดโพลีคริสตอลไลน์ มีลักษณะของฐานบริเวณตรงกลางขรุขระ ซึ่งถูกทำด้วยวิธี Abrasion, ร่องบริเวณตรงกลางจะไม่มีชั้นของไชนเลน จะให้กลไกการยึดติดเป็นแบบเชิงกล (micromechanical retention) และจะพบชั้นของไชนเลนปกคลุมบริเวณผิวที่เรียบให้กลไกการยึดติดแบบพันธะเคมี การที่มีลักษณะของฐานเช่นนี้เพื่อลดปริมาณการปกคลุมของชั้นไชนเลน แต่ถึงอย่างไรก็ตาม แบรคเก็ตชนิดนี้ก็อาจทำให้เกิดการแตกหักของผิวเคลือบฟันขณะดีบอนด์ ดังนั้นกลไกการยึดติดของฐานจึงเป็นแบบเชิงกลและพันธะเคมีร่วมกัน ทำให้พบบริเวณที่มีความลึมหลวในการยึดติด คือ บริเวณระหว่างผิวเคลือบฟันกับวัสดุยึด

Lumina เป็นแบรคเก็ตเซรามิกชนิดโพลีคริสตอลไลน์อะลูมินา ลักษณะของฐานจะเป็นผิวขรุขระ มีลักษณะเป็นอนุภาคทรงกลม (spherical glass particle) และจะมีความแตกต่างของขนาดอนุภาคทรงกลม ที่เกิดจากการผลิต ไม่พบว่ามีการปกคลุมของชั้นไชนเลน ดังนั้นจึงมีกลไกการยึดติดเป็นแบบเชิงกล (micromechanical retention) เพียงอย่างเดียว และจากการที่มีลักษณะการยึดติดเช่นนี้จึงมีผู้ทำการศึกษาหลายท่านที่พบว่าภายหลังการดีบอนด์แบรคเก็ตเซรามิก Lumina จะไม่พบว่ามีการทำลายของชั้นผิวเคลือบฟันเลย และจะพบบริเวณที่มีความลึมหลวของการยึดติดส่วนใหญ่ที่ภายในวัสดุยึดติดเอง

ข้อแนะนำในการนำแบรกกีตเซรามิกมาใช้ในคลินิก

1. อายุของผู้ป่วย : ผู้ป่วยควรโตพอที่จะสามารถเข้าใจข้อจำกัดในการใช้ และสามารถระมัดระวังได้โดยไม่ขาดความรับผิดชอบ กล่าวคือไม่ควรใช้ผู้ป่วยที่เป็นเด็ก

2. บุคลิกภาพของผู้ป่วย : ความจำเป็นที่จะต้องใช้นี้เนื่องจากผู้ป่วยมีอาชีพการงานที่ต้องปรากฏต่อสังคม

3. ลักษณะการสบฟันและตำแหน่งในช่องปาก ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีการสบฟันลึกเพราะอาจทำให้เกิดการกระแทกหรือขัดถูกับฟันคู่สบ เป็นเหตุให้เกิดการแตกและสึกของฟันคู่สบ นิยมใช้ในฟันหน้าบนซึ่งต้องการประโยชน์ในเรื่องความสวยงาม และไม่มีการกระทบกระแทกของฟันคู่สบ

ในกรณีที่มีการสบฟันแบบครอสไบท์ : ควรแก้ไขตำแหน่งที่ครอสไบท์ให้เรียบร้อยก่อน หรืออาจใช้วิธีใส่เครื่องมือจัดฟันแบบถอดได้ที่มีการยกไม่ให้ฟันสบกระแทก และทันตแพทย์ควรทำการตรวจอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาการรักษา เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียดังกล่าว

4. ควรอธิบายให้ผู้ป่วยทราบผลดีและผลเสียที่อาจเกิดขึ้นได้เพื่อผู้ป่วยจะได้เพิ่มความระมัดระวังในการดูแลเครื่องมือจัดฟัน เป็นการลดโอกาสของความเสียหาย

5. ทันตแพทย์จัดฟัน ควรหลีกเลี่ยงการครูด หรือการทำให้เกิดรอยขีดข่วนบนแบรกกีตขณะทำการรักษา การเปลี่ยนลวดโค้งทันตกรรมควรทำด้วยความระมัดระวัง อาจใช้ลวดที่มีริซึเลี่ยนซ์สูง การใส่ทอร์คควรค่อย ๆ เพิ่มปริมาณของทอร์ค หรือหลีกเลี่ยงโดยการใช้แบรกกีตที่มีฟรีทอร์ค การผูกลวดควรใช้ยางแทนลวดมัดฟัน นอกจากนี้การถอดแบรกกีตเมื่อสิ้นสุดการรักษาควรทำด้วยความระมัดระวังและใช้วิธีที่ถูกต้องนั้นมวล

กล่าวคือ ทันตแพทย์จัดฟันจะต้องใช้ความรู้ความสามารถในการพิจารณาผลดี ความจำเป็นในการใช้ของผู้ป่วยและข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นนั้นสามารถระมัดระวังและป้องกันได้หรือไม่ เพื่อให้สามารถตัดสินใจเลือกใช้แบรกกีตได้ถูกต้องตามความเหมาะสมและบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์