

การใช้เบนโทไนด์ ผงกาวไหม และสารประกอบฟอสฟอรัสเป็นสารหน่วงไฟและสารต้าน
การหลอมหยดสำหรับผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวน

นางสาวภาอรุณี เชื้อนพวงศ์

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์และเทคโนโลยีสิ่งทอ ภาควิชาวัสดุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2552

ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

UTILIZATION OF BENTONITE, SERICIN POWDER AND PHOSPHORUS COMPOUNDS AS
FLAME RETARDANT AND ANTIDRIPPING AGENTS FOR POLYESTER NONWOVEN FABRIC

Miss Parunee Kuenpong

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Science Program in Applied Polymer Science and Textile Technology
Department of Materials Science
Faculty of Science
Chulalongkorn University
Academic Year 2009
Copyright of Chulalongkorn University

หัวข้อวิทยานิพนธ์

การใช้เบนโทไนด์ ผงกาวใหม่ และสารประกอบฟอสฟอรัสเป็น
สารหน่วงไฟและสารต้านการลอมหายดสำหรับ
ผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวน

โดย

นางสาวภาอรุณี เชื้อนพวงศ์

สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์และเทคโนโลยีสิ่งทอ

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริรัตน์ จารุจินดา

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้รับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วน
หนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

..... คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
(ศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ หารหนองบัว)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

..... ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริรัตน์ เจียมศิริเลิศ)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริรัตน์ จารุจินดา)

..... กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร. กาวี ศรีภูลกิจ)

..... กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย
(รองศาสตราจารย์ ดร. นันทยา ยานูเมศ)

นางสาวภาณุณี เชื้อนพวงศ์ : การใช้เบนโทไนต์ ผงขาวไหม และสารประกอบฟอสฟอรัสเป็น สารหน่วงไฟและสารต้านการหลอมหยดสำหรับผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวน. (UTILIZATION OF BENTONITE, SERICIN POWDER AND PHOSPHORUS COMPOUNDS AS FLAME RETARDANT AND ANTIDRIPPING AGENTS FOR POLYESTER NONWOVEN FABRIC) อ.ที่ปริกษาวิทยานิพนธ์หลัก : ผศ.ดร. สิริรัตน์ จารุจินดา, 140 หน้า.

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการใช้เบนโทไนต์ ผงขาวไหม และสารประกอบฟอสฟอรัส ได้แก่แอมโมเนียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต และไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟตเป็นสารหน่วงไฟ และสารต้านการหลอมหยดสำหรับตกแต่งบนผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนด้วยเทคนิคจุ่มอัด-อบ ให้แห้ง โดยทำการตกแต่งด้วยเบนโทไนต์และผงขาวไหมในปริมาณต่างๆที่ 0, 1, 3, 5, 7 และ 10 เปอร์เซ็นต์ และเกลือแอมโมเนียมฟอสเฟต 1 และ 3 เปอร์เซ็นต์ จากการทดสอบการติดไฟแนว 45 องศา พบว่าเกลือแอมโมเนียมฟอสเฟตทั้ง 2 ชนิดที่ความเข้มข้น 3 เปอร์เซ็นต์ สามารถทำให้ผ้า พอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่เมื่อติดไฟแล้วเปลวไฟดับเองได้หลังจากนำแหล่งต้นไฟออก นอกจากนี้ ผ้ายังไม่เกิดการหลอมหยดอีกด้วย ส่วนผ้าที่ผ่านการตกแต่งด้วยเบนโทไนต์เพียงอย่างเดียวใน ปริมาณที่น้อยกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ผ้ายังคงมีการลุกไหม้และเกิดการหลอมหยด แต่เมื่อปริมาณ เบนโทไนต์เพิ่มขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์พบว่าผ้าไม่เกิดการหลอมหยดแต่ผ้าก็ยังคงลุกไหม้ ในขณะที่ผง ขาวไหมเพียงอย่างเดียวไม่สามารถหน่วงไฟและต้านการหลอมหยดผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวน ได้เลยและสิ่งที่หลอมหยดยังทำให้แผ่นสำลีส่องรับเกิดการลุกไหม้อย่างรุนแรงอีกด้วย แต่เมื่อนำ ผงขาวไหมผสมกับเกลือแอมโมเนียมฟอสเฟตทั้ง 2 พบว่าผ้ายังคงลุกไหม้เช่นเดิมแต่ไม่มีการ หลอมหยด ที่น่าสนใจเมื่อผสมผงขาวไหมกับเบนโทไนต์ในอัตราส่วนของเบนโทไนต์ที่สูงกว่าได้ทำ ให้ผ้าต้านการหลอมหยดได้แต่เปลวไฟลุกไหม้รุนแรงและมีชาร์ที่เหลืออยู่ จากการวิเคราะห์สมบัติ ทางความร้อนด้วยเทคนิค TGA พบว่าผ้าที่ผ่านการตกแต่งมีอุณหภูมิการสลายตัวต่ำกว่าผ้าพอลิ เอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ไม่ผ่านการตกแต่ง และมีปริมาณชาร์เหลืออยู่มากกว่าผ้าที่ไม่ผ่านการ ตกแต่ง

ภาควิชา วัสดุศาสตร์.....

ลายมือชื่อนิสิต.....

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์และเทคโนโลยีสิ่งทอ

ลายมือชื่อ อ.ที่ปริกษาวิทยานิพนธ์หลัก.....

ปีการศึกษา 2552.....

##5072414423: MAJOR APPLIED POLYMER SCIENCE AND TEXTILE TECHNOLOGY

KEYWORDS : Flame retardant / Antidripping / Sericin powder / Bentonite / Ammonium phosphate / Polyester nonwoven fabric

PARUNEE KUENPONG : UTILIZATION OF BENTONITE, SERICIN POWDER AND PHOSPHORUS COMPOUNDS AS FLAME RETARDANT AND ANTIDRIPPING AGENTS FOR POLYESTER NONWOVEN FABRIC. THESIS
ADVISOR : ASST.PROF.SIREERAT CHARUCHINDA, Ph.D, 140 pp.

The aim of this research was to utilize bentonite, sericin powder and phosphorus compounds (ammonium di hydrogen phosphate and di ammonium hydrogen phosphate) as flame retardant and antidripping agents for finishing on polyester nonwoven fabric by pad-dry technique. The amounts of bentonite and sericin powder were varied from 0, 1, 3, 5, 7 and 10%, whereas, the amounts of both ammonium phosphates were varied from 1 and 3%. The 45-degree flammability test showed that both ammonium phosphates could promote self-extinguishment when the ignition source was removed. Moreover, melt-drip of polyester nonwoven fabric was not observed. In contrast, finished fabric with bentonite only (less than 10%) was found to remain burn and also melt drip. However, when the amount of bentonite increased to 10%, the finished fabric did not melt drip but burning still remained. Likewise, sericin powder only could not promote both flame retardancy and antidripping of polyester nonwoven fabric. Moreover, its flaming drip leading to severe burning of underlying cotton pad. However, when sericin powder was mixed with both ammonium phosphates, the finished fabric kept on burning but there was no dripping. Similarly, when sericin powder mixed with bentonite (with higher ratio of bentonite), after removing the ignition source, there was no dripping but the fabric was burning with intense flame and leaving some amounts of char. The TGA data demonstrated that bentonite, sericin powder and phosphorus compounds lowered the decomposition temperature of the finished polyester nonwoven fabric and leaving higher char yield than that of unfinished one.

Department : Materials Science Student's Signature

Field of Study: Applied polymer science and textile Technology Advisor's Signature

Academic Year : 2009

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างสมบูรณ์เป็นเพราะได้รับคำแนะนำทางวิชาการ ความเอื้อเฟื้อในด้านเครื่องมือ วัสดุดิบและสถานที่ทำวิทยานิพนธ์ อีกทั้งยังได้รับความช่วยเหลือและแนะนำในการทำวิทยานิพนธ์จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ เป็นอย่างดี ข้าพเจ้าจึงใคร่ขอขอบคุณบุคคล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังรายนาม ต่อไปนี้

1. ผศ. ดร. สิริรัตน์ จารุจินดา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้ให้คำปรึกษาที่ดีเยี่ยมในการแก้ไขปัญหา แนะนำแนวทางในการทำวิทยานิพนธ์ และการจัดทำวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ รวมทั้งให้กำลังใจในการทำวิทยานิพนธ์เสมอมา

2. ผศ. ดร. ศิริรัตน์ เจียมศิริเลิศ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รศ.ดร. กาวิศรีภูลกิจ และ รศ.ดร. นันทยา ยานูเมศ กรรมการในการสอบวิทยานิพนธ์ ที่ได้คำปรึกษา แนวคิด แนะนำด้านวิชาการ และช่วยตรวจสอบการจัดทำวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

3. ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4. ศูนย์วิจัยเฉพาะทางด้านวัสดุเซรามิกส์ และพอลิเมอร์ขั้นสูง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมีและวัสดุขั้นสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ให้ทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนในการวิจัยบางส่วน

5. ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านสิ่งทอ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ให้ทุนสนับสนุนในการวิจัยบางส่วน

6. บริษัท เทซินโพลีเอสเตอ์ จำกัด ที่ให้ความอนุเคราะห์ผ้าพอลิเอสเทอร์นอนวูฟเวนในการทำวิจัย

ท้ายสุดนี้ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ที่ให้การสนับสนุนและให้กำลังใจในการทำวิทยานิพนธ์จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี อีกทั้งอาจารย์ทุกท่านที่ช่วยประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้แก่ข้าพเจ้าจนสามารถสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้สำเร็จ

สารบัญ

| | หน้า |
|--|------|
| บทคัดย่อภาษาไทย..... | ง |
| บทคัดย่อภาษาอังกฤษ..... | จ |
| กิตติกรรมประกาศ..... | ฉ |
| สารบัญ..... | ช |
| สารบัญตาราง..... | ฅ |
| สารบัญภาพ..... | ฉ |
| บทที่ | |
| 1. บทนำ..... | 1 |
| 2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง..... | 3 |
| 2.1 พอลิเอสเทอร์..... | 3 |
| 2.2 ผ่านอนุพเวน..... | 6 |
| 2.3 การตกแต่งห่วงไฟฟ้าพอลิเอสเทอร์..... | 11 |
| 2.4 แร่ดิน..... | 24 |
| 2.5 ผงขาวไหม..... | 28 |
| 2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง..... | 32 |
| 3. วิธีการทดลอง..... | 34 |
| 3.1 วัสดุและสารเคมี..... | 34 |
| 3.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง..... | 34 |
| 3.3 การดำเนินงานวิจัย..... | 35 |
| 3.4 การศึกษาภาวะที่เหมาะสมที่ใช้ในการตกแต่งห่วงไฟฟ้าพอลิเอสเทอร์ อนุพเวน..... | 37 |
| 3.5 การศึกษาพฤติกรรมการติดไฟ การลามไฟ และการหลอมหยดบนผ้าพอลิ เอสเทอร์อนุพเวน..... | 41 |
| 3.6 การวิเคราะห์โครงสร้างทางเคมีของผ้าพอลิเอสเทอร์ที่ไม่ผ่านและผ่านการ ตกแต่งห่วงไฟด้วยเทคนิค ATR-FTIR..... | 42 |

| บทที่ | หน้า |
|---|------|
| 3.7 การวิเคราะห์สมบัติทางความร้อนของผ้าพอลิเอสเตอร์ที่ไม่ผ่านและผ่านการ ตกแตงห้องไฟ..... | 43 |
| 3.8 การศึกษาสัณฐานวิทยาของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนด้วยกล้อง จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM)..... | 44 |
| 3.9 การศึกษาความแข็งกระด้างของผ้า..... | 45 |
| 4. ผลการทดลองและวิจารณ์ผลการทดลอง..... | 46 |
| 4.1 พฤติกรรมการติดไฟ การลามไฟ และการหลอมหยดของผ้าพอลิเอสเตอร์ นอนวูฟเวนแนว 45 องศา..... | 46 |
| 4.1.1 ผลของเบนโทไนด์และเกลือแอมโมเนียมฟอสเฟต..... | 46 |
| 4.1.2 ผลของผงกาวไหมและเกลือแอมโมเนียมฟอสเฟต..... | 54 |
| 4.1.3 ผลของผงกาวไหมและเบนโทไนด์..... | 61 |
| 4.1.4 ผลของเกลือแอมโมเนียมฟอสเฟต..... | 65 |
| 4.2 การศึกษาเสถียรภาพทางความร้อนของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ผ่าน การตกแตงห้องไฟ..... | 68 |
| 4.2.1 สมบัติทางความร้อนของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ไม่ผ่าน และ ผ่านการตกแตงห้องไฟด้วยเทคนิค TGA..... | 68 |
| 4.2.2 สมบัติทางความร้อนของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ผ่านการ ตกแตงห้องไฟด้วยเทคนิค DSC..... | 80 |
| 4.3 การศึกษาโครงสร้างทางเคมีด้วยเทคนิค ATR-FTIR | 84 |
| 4.4 การศึกษาลักษณะพื้นผิวโดยการส่องกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อง กราด (SEM)..... | 89 |
| 4.5 การศึกษาความกระด้างของผ้า..... | 105 |
| 5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ..... | 106 |
| 5.1 สรุปผลการวิจัย..... | 106 |
| 5.2 ข้อเสนอแนะ..... | 107 |
| รายการอ้างอิง..... | 108 |
| ภาคผนวก..... | 112 |
| ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์..... | 140 |

สารบัญตาราง

| ตารางที่ | | หน้า |
|--------------|---|------|
| ตารางที่ 2.1 | เปรียบเทียบสมบัติในด้านความคงทนต่อความร้อนของเส้นใยชนิดต่างๆ.... | 11 |
| ตารางที่ 2.2 | โครงสร้างและปริมาณของกรดอะมิโนของโปรตีนเซริซิน (กรดอะมิโนเป็นกรัมในโปรตีน 100 กรัม)..... | 29 |
| ตารางที่ 2.3 | การจำแนกประเภทของกรดอะมิโนของโปรตีนเซริซิน..... | 30 |
| ตารางที่ 3.1 | องค์ประกอบของเบนโทไนด์..... | 34 |
| ตารางที่ 3.2 | เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง..... | 35 |
| ตารางที่ 3.3 | แสดงสูตรการตกแต่งหน่วงไฟผ้าพอลิเอสเทอร์นอนวูฟเวนที่ความเข้มข้นต่างๆ กัน (% น้ำหนัก/ปริมาตร)..... | 38 |
| ตารางที่ 4.1 | ผลของการทดสอบการติดไฟแนว 45 องศา ของผ้าพอลิเอสเทอร์นอนวูฟเวนที่ผ่านการตกแต่งหน่วงไฟด้วยเบนโทไนด์ และเบนโทไนด์กับเกลือแอมโมเนียมฟอสเฟตในปริมาณที่แตกต่างกัน..... | 53 |
| ตารางที่ 4.2 | ผลของการทดสอบการติดไฟแนว 45 องศา ของผ้าพอลิเอสเทอร์นอนวูฟเวนที่ผ่านการตกแต่งหน่วงไฟด้วยผงขาวไหม และผงขาวไหมกับเกลือแอมโมเนียมฟอสเฟตในปริมาณที่แตกต่างกัน..... | 60 |
| ตารางที่ 4.3 | ผลของการทดสอบการติดไฟแนว 45 องศา ของผ้าพอลิเอสเทอร์นอนวูฟเวนที่ผ่านการตกแต่งหน่วงไฟด้วยผงขาวไหมกับเบนโทไนด์ในปริมาณที่แตกต่างกัน..... | 64 |
| ตารางที่ 4.4 | ผลของการทดสอบการติดไฟแนว 45 องศา ของผ้าพอลิเอสเทอร์นอนวูฟเวนที่ผ่านการตกแต่งหน่วงไฟด้วยเกลือแอมโมเนียมฟอสเฟตในปริมาณที่แตกต่างกัน..... | 67 |
| ตารางที่ 4.5 | อุณหภูมิการสลายตัวและปริมาณชาร์ที่เหลืออยู่ของผ้าพอลิเอสเทอร์ที่ไม่ผ่านและผ่านการตกแต่งหน่วงไฟ..... | 68 |
| ตารางที่ 4.6 | อุณหภูมิการหลอมเหลวของผ้าพอลิเอสเทอร์นอนวูฟเวนที่ผ่านการตกแต่งหน่วงไฟด้วยสารหน่วงไฟสูตรต่างๆ..... | 83 |
| ตารางที่ 4.7 | หมู่ฟังก์ชันของผ้าพอลิเอสเทอร์นอนวูฟเวนที่ไม่ผ่านและผ่านการตกแต่งหน่วงไฟด้วยสารต่างๆ..... | 88 |

| ตารางที่ | | หน้า |
|--------------|---|------|
| ตารางที่ 4.8 | ค่าความกระด้างของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ตกแต่งหน่วงไฟด้วยสาร หน่วงไฟสูตรต่างๆ..... | 105 |

สารบัญภาพ

| ภาพประกอบ | | หน้า |
|-------------|--|------|
| รูปที่ 2.1 | โครงสร้างทางเคมีของพอลิเอสเตอร์ (PET)..... | 4 |
| รูปที่ 2.2 | กระบวนการผลิตผ่านอนุพเวเนแบบ Dry-laid..... | 7 |
| รูปที่ 2.3 | กระบวนการผลิตผ่านอนุพเวเนแบบ Wet-laid..... | 8 |
| รูปที่ 2.4 | กระบวนการผลิตผ่านอนุพเวเนแบบ Spun-bonded..... | 8 |
| รูปที่ 2.5 | กระบวนการผลิตผ่านอนุพเวเนแบบ Hydroentangled หรือ spunlace..... | 9 |
| รูปที่ 2.6 | กระบวนการผลิตผ่านอนุพเวเนแบบ Melt-blown..... | 9 |
| รูปที่ 2.7 | กระบวนการผลิตผ่านอนุพเวเนแบบ Thermal bonding..... | 10 |
| รูปที่ 2.8 | กระบวนการผลิตผ่านอนุพเวเนแบบ Needle punching..... | 10 |
| รูปที่ 2.9 | กระบวนการเผาไหม้..... | 13 |
| รูปที่ 2.10 | วงจรการลุกไหม้ของวัสดุสิ่งทอ..... | 13 |
| รูปที่ 2.11 | การฟอสฟอริเลชันของเซลลูโลส..... | 21 |
| รูปที่ 2.12 | การเกิดชาร์..... | 21 |
| รูปที่ 2.13 | โครงสร้างของมอนต์มอริลโลไนต์..... | 27 |
| รูปที่ 2.14 | การยึดติดกันระหว่างชั้นของดินกับประจุบวกที่อยู่ระหว่างชั้นของดิน..... | 27 |
| รูปที่ 2.15 | เส้นไหมดิบ..... | 28 |
| รูปที่ 3.1 | ขั้นตอนการทดลอง..... | 36 |
| รูปที่ 3.2 | เครื่อง Atlas 45° Automatic Flammability Tester..... | 41 |
| รูปที่ 3.3 | เครื่อง Fourier transform infrared spectrometer (FTIR)..... | 42 |
| รูปที่ 3.4 | เครื่อง Thermogravimetric analysis (TGA)..... | 43 |
| รูปที่ 3.5 | เครื่อง Differential scanning calorimetry (DSC)..... | 44 |
| รูปที่ 3.6 | เครื่อง Scanning electron microscope (SEM)..... | 44 |
| รูปที่ 3.7 | เครื่อง CANTILEVER TESTER..... | 45 |
| รูปที่ 4.1 | ภาพพฤติกรรมการติดไฟ การลามไฟ และการหลอมหยดของผ้าพอลิเอสเตอร์ อนุพเวเนที่ไม่ผ่านและผ่านการตกแต่งหน่วงไฟด้วยเบนโทไนต์และ เบนโทไนต์กับเกลือแอมโมเนียมฟอสเฟต ณ เวลาแตกต่างกันหลังจากเริ่ม จุดไฟ (เวลาจุดไฟ 5 วินาที)..... | 47 |

| ภาพประกอบ | หน้า |
|------------|---|
| รูปที่ 4.2 | ภาพของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ไม่ผ่านและผ่านการตกแต่งห่วงไฟด้วยเบนโทไนต์และเบนโทไนต์กับเกลือแอมโมเนียมฟอสเฟตที่เหลืออยู่ภายหลังการทดสอบพฤติกรรมการติดไฟ การลามไฟ และการหลอมหยดของผ้าพอลิเอสเตอร์แนว 45 องศา..... 52 |
| รูปที่ 4.3 | ภาพพฤติกรรมการติดไฟ การลามไฟ และการหลอมหยดของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ผ่านการตกแต่งห่วงไฟด้วยผงขาวไหม และผงขาวไหมกับเกลือแอมโมเนียมฟอสเฟต ณ เวลาแตกต่างกันหลังจากเริ่มจุดไฟ (เวลาจุดไฟ 5 วินาที)..... 55 |
| รูปที่ 4.4 | ภาพของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ผ่านการตกแต่งห่วงไฟด้วยผงขาวไหมและผงขาวไหมกับเกลือแอมโมเนียมฟอสเฟตที่เหลืออยู่ภายหลังการทดสอบพฤติกรรมการติดไฟ การลามไฟ และการหลอมหยดของผ้าพอลิเอสเตอร์แนว 45 องศา..... 59 |
| รูปที่ 4.5 | ภาพพฤติกรรมการติดไฟ การลามไฟ และการหลอมหยดของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ผ่านการตกแต่งห่วงไฟด้วยผงขาวไหมกับเบนโทไนต์ ณ เวลาแตกต่างกันหลังจากเริ่มจุดไฟ (เวลาจุดไฟ 5 วินาที)..... 61 |
| รูปที่ 4.6 | ภาพของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ผ่านการตกแต่งห่วงไฟด้วยผงขาวไหมกับเบนโทไนต์ที่เหลืออยู่ภายหลังการทดสอบพฤติกรรมการติดไฟ การลามไฟ และการหลอมหยดของผ้าพอลิเอสเตอร์แนว 45 องศา..... 63 |
| รูปที่ 4.7 | ภาพพฤติกรรมการติดไฟ การลามไฟ และการหลอมหยดของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ผ่านการตกแต่งห่วงไฟด้วยเกลือแอมโมเนียมฟอสเฟต ได้แก่ แอมโมเนียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต และไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต ณ เวลาแตกต่างกันหลังจากเริ่มจุดไฟ (เวลาจุดไฟ 5 วินาที)..... 65 |
| รูปที่ 4.8 | ภาพของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ผ่านการตกแต่งห่วงไฟด้วยเกลือแอมโมเนียมฟอสเฟตที่เหลืออยู่ภายหลังการทดสอบพฤติกรรมการติดไฟ การลามไฟ และการหลอมหยดของผ้าพอลิเอสเตอร์แนว 45 องศา..... 66 |
| รูปที่ 4.9 | TGA เทอร์โมแกรมของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ไม่ผ่านและผ่านการตกแต่งห่วงไฟด้วยเบนโทไนต์..... 69 |

| ภาพประกอบ | หน้า |
|---|------|
| รูปที่ 4.10 DTG เทอร์โมแกรมของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ไม่ผ่านและผ่านการ ตกแต่งห่วงไฟด้วยเบนโทไนด์..... | 69 |
| รูปที่ 4.11 TGA เทอร์โมแกรมแสดงเสถียรภาพทางความร้อนของผ้าพอลิเอสเตอร์ นอนวูฟเวนที่ไม่ผ่านและผ่านการตกแต่งห่วงไฟด้วยเบนโทไนด์กับได แอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต..... | 71 |
| รูปที่ 4.12 DTG เทอร์โมแกรมของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ไม่ผ่านและผ่านการ ตกแต่งห่วงไฟด้วยเบนโทไนด์กับไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต..... | 71 |
| รูปที่ 4.13 TGA เทอร์โมแกรมของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ไม่ผ่านและผ่านการ ตกแต่งห่วงไฟด้วยผงขาวไหม..... | 73 |
| รูปที่ 4.14 DTG เทอร์โมแกรมแสดงเสถียรภาพทางความร้อนของผ้าพอลิเอสเตอร์ นอนวูฟเวนที่ไม่ผ่านและผ่านการตกแต่งห่วงไฟด้วยผงขาวไหม..... | 73 |
| รูปที่ 4.15 TGA เทอร์โมแกรมของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ไม่ผ่านและผ่านการ ตกแต่งห่วงไฟด้วยผงขาวไหมกับไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต..... | 75 |
| รูปที่ 4.16 DTG เทอร์โมแกรมของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ไม่ผ่านและผ่านการ ตกแต่งห่วงไฟด้วยผงขาวไหมกับไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต..... | 75 |
| รูปที่ 4.17 TGA เทอร์โมแกรมของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ไม่ผ่านและผ่านการ ตกแต่งห่วงไฟด้วยผงขาวไหมกับเบนโทไนด์..... | 77 |
| รูปที่ 4.18 DTG เทอร์โมแกรมของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ไม่ผ่านและผ่านการ ตกแต่งห่วงไฟด้วยผงขาวไหมกับเบนโทไนด์..... | 77 |
| รูปที่ 4.19 TGA เทอร์โมแกรมของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ไม่ผ่านและผ่านการ ตกแต่งห่วงไฟด้วยไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต..... | 79 |
| รูปที่ 4.20 DTG เทอร์โมแกรมของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ไม่ผ่านและผ่านการ ตกแต่งห่วงไฟด้วยไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต..... | 79 |
| รูปที่ 4.21 DSC เทอร์โมแกรมของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ผ่านการตกแต่งห่วง ไฟด้วยเบนโทไนด์ และเบนโทไนด์กับไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต..... | 81 |
| รูปที่ 4.22 DSC เทอร์โมแกรมของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ผ่านการตกแต่งห่วง ไฟด้วยผงขาวไหม และผงขาวไหมกับไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต..... | 81 |

| ภาพประกอบ | หน้า |
|---|------|
| รูปที่ 4.23 DSC เทอร์โมแกรมของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ผ่านการตกแต่งห่วงไฟด้วยผงขาวใหม่กับเบนโทไนด์..... | 82 |
| รูปที่ 4.24 DSC เทอร์โมแกรมของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ผ่านการตกแต่งห่วงไฟด้วยไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต..... | 82 |
| รูปที่ 4.25 FTIR-ATR สเปกตร้าของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ไม่ผ่านและผ่านการตกแต่งห่วงไฟด้วยเบนโทไนด์..... | 85 |
| รูปที่ 4.26 FTIR-ATR สเปกตร้าของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ไม่ผ่านและผ่านการตกแต่งห่วงไฟด้วยเบนโทไนด์กับไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต..... | 85 |
| รูปที่ 4.27 FTIR-ATR สเปกตร้าของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ไม่ผ่านและผ่านการตกแต่งห่วงไฟด้วยผงขาวใหม่..... | 86 |
| รูปที่ 4.28 FTIR-ATR สเปกตร้าของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ไม่ผ่านและผ่านการตกแต่งห่วงไฟด้วยผงขาวใหม่กับไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต..... | 86 |
| รูปที่ 4.29 FTIR-ATR สเปกตร้าของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ไม่ผ่านและผ่านการตกแต่งห่วงไฟด้วยผงขาวใหม่กับเบนโทไนด์..... | 87 |
| รูปที่ 4.30 FTIR-ATR สเปกตร้าของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ไม่ผ่านและผ่านการตกแต่งห่วงไฟด้วยไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต..... | 87 |
| รูปที่ 4.31 เส้นใยพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ผ่านการตกแต่งห่วงไฟด้วยเบนโทไนด์ที่ความเข้มข้นต่างๆ..... | 90 |
| รูปที่ 4.32 เส้นใยพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ผ่านการตกแต่งห่วงไฟด้วยเบนโทไนด์และแอมโมเนียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต ที่ความเข้มข้นต่างๆ..... | 92 |
| รูปที่ 4.33 เส้นใยพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ผ่านการตกแต่งห่วงไฟด้วยเบนโทไนด์และไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟตที่ความเข้มข้นต่างๆ..... | 94 |
| รูปที่ 4.34 เส้นใยพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ผ่านการตกแต่งห่วงไฟด้วยผงขาวใหม่ที่ความเข้มข้นต่างๆ..... | 96 |
| รูปที่ 4.35 เส้นใยพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ผ่านการตกแต่งห่วงไฟด้วยผงขาวใหม่และแอมโมเนียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต ที่ความเข้มข้นต่างๆ..... | 98 |
| รูปที่ 4.36 เส้นใยพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ผ่านการตกแต่งห่วงไฟด้วยผงขาวใหม่และไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟตที่ความเข้มข้นต่างๆ..... | 100 |

| | | |
|-------------|---|------|
| ภาพประกอบ | | หน้า |
| รูปที่ 4.37 | เส้นใยพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ผ่านการตกแต่งห่วงไฟด้วยผงขาวไหม กับเบนโทไนต์ที่ความเข้มข้นต่างๆ..... | 102 |
| รูปที่ 4.38 | เส้นใยพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ผ่านการตกแต่งห่วงไฟด้วยสารประกอบ ฟอสฟอรัสที่ความเข้มข้นต่างๆ..... | 104 |

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมสิ่งทอได้นำผ่านอนุพเวณมาใช้งานในหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านสุขอนามัย ด้านการแพทย์ ด้านเครื่องนุ่งห่มและเคหะสิ่งทอ และด้านสิ่งทอโยธา เป็นต้น นอกจากนี้อุตสาหกรรมยานยนต์ก็มีปริมาณการนำผ่านอนุพเวณมาใช้เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยทั่วไปผ่านอนุพเวณที่ใช้มักผลิตจากเส้นใยพอลิพรอปิลีน และเส้นใยพอลิเอสเตอร์ ซึ่งเมื่อเกิดอัคคีภัยแล้วเส้นใยดังกล่าวจะติดไฟแล้วเกิดการหลอมหยดนับเป็นอันตรายต่อชีวิตหากเกิดการหลอมติดผิวหนัง อีกทั้งสารที่หลอมละลายหยดลงมานั้นมีความร้อนสูงสามารถเป็นแหล่งต้นเพลิงทำให้เชื้อเพลิงบริเวณใกล้เคียงเกิดการลุกไหม้ได้อย่างรวดเร็วสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้บริโภค ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาผ่านอนุพเวณให้มีสมบัติหน่วงไฟรวมทั้งสามารถต้านการหลอมหยดได้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค เป็นที่ทราบกันดีว่าสารประกอบฮาโลเจนมีประสิทธิภาพในการหน่วงไฟที่ดีและมีความคงทนสูงสำหรับพอลิเอสเตอร์ แต่สารดังกล่าวก็เป็นสารก่อมะเร็งและเมื่อเกิดการเผาไหม้จะเกิดแก๊สฮาโลเจนซึ่งเป็นแก๊สพิษที่อันตรายหากสูดดมเข้าไปในปริมาณมากอาจถึงแก่ความตายได้ ด้วยเหตุนี้สหภาพยุโรปจึงได้ประกาศห้ามใช้หรือนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีการตกแต่งหน่วงไฟด้วยสารประกอบฮาโลเจนส่งผลให้มีความพยายามนำสารหน่วงไฟที่ไม่มีฮาโลเจนมาใช้ทดแทนสารหน่วงไฟ ฮาโลเจนเพิ่มมากขึ้น สำหรับสารหน่วงไฟที่ไม่มีฮาโลเจน เช่นสารประกอบฟอสฟอรัส ได้แก่เกลือแอมโมเนียมฟอสเฟต หรือออร์กาโนฟอสฟอรัส พบว่ามีประสิทธิภาพในการหน่วงไฟที่ดีเช่นกันเนื่องจากทำให้เกิดชั้นชาร์ที่มีความคงทนต่อความร้อนปกคลุมพื้นผิววัสดุเปรียบเสมือนฉนวนกันความร้อน ป้องกันการซึมผ่านของออกซิเจนและป้องกันมิให้สารซึ่งเป็นองค์ประกอบของวัสดุภายในเปลี่ยนแปลงสภาพเป็นแก๊สที่ติดไฟ อีกทั้งสารนี้ยังไม่ให้แก๊สพิษที่เป็นอันตรายออกมาอีกด้วย นอกจากนี้การใช้สารประกอบไนโตรเจนร่วมกับสารประกอบฟอสฟอรัสยังเสริมสมบัติในการหน่วงไฟของสารประกอบฟอสฟอรัสให้ดียิ่งขึ้นผงกาวยาใหม่ประกอบด้วยส่วนประกอบของไนโตรเจนและซัลเฟอร์ จึงอาจนำมาใช้ร่วมกับสารประกอบฟอสฟอรัสเพื่อเสริมสมบัติการหน่วงไฟ เช่นเดียวกับที่ได้มีการนำอนต์มอริลโลไนต์มาผสมกับพอลิเอทิลีนแล้วพบว่าอนต์มอริลโลไนต์สามารถต้านการหลอมหยดของพอลิเอทิลีนได้

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นงานวิจัยนี้จึงมีแนวคิดที่จะปรับปรุงสมบัติการหน่วงไฟและต้านการหลอมหยดของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนุพเวณโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ ผู้ผลิต

สังคัมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการไ้เบนโทไนด์ (ไซเดียมมอนต์มอริลโลไนด์) ซึ่งเป็นดินอินทรีย์ธรรมชาติที่มีชั้นของซิลิเกตเป็นองค์ประกอบทำให้มีความคงทนต่อความร้อนสูงและมีอยู่แถบ
 อ. ชัยบาดาล จ. ลพบุรี มาเป็นส่วนผสมของสารหน่วงไฟที่อาจต้านการหลอมหยดของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนได้ และมีการใช้เกลือแอมโมเนียมฟอสเฟตได้แก่ แอมโมเนียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต ($\text{NH}_4 \cdot \text{H}_2\text{PO}_4$) และ ไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต ($(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$) ซึ่งเป็นสารที่หาได้ง่าย ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มาใช้ร่วมกับสารประกอบไนโตรเจนที่ได้จากผงกาวไหมซึ่งสกัดได้จากรังไหมดิบเหลือใช้หรือจากน้ำทิ้งของกระบวนการลอกกาวไหมโดยคาดว่าสารดังกล่าวจะทำให้ผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนสามารถหน่วงไฟและต้านการหลอมหยดได้ดีขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

1. ศึกษาภาวะและปริมาณที่เหมาะสมในการตกแต่งหน่วงไฟและต้านการหลอมหยดด้วยเบนโทไนด์ ผงกาวไหม และสารประกอบฟอสฟอรัสบนผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวน
2. ศึกษาสมบัติทางกายภาพ เคมี ความร้อน ความสามารถในการติดไฟ และต้านการหลอมหยดของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ผ่านการตกแต่งหน่วงไฟ

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

สามารถนำดินเบนโทไนด์ ผงกาวไหม และสารประกอบฟอสฟอรัสมาใช้เป็นสารหน่วงไฟและสารต้านการหลอมหยดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวน

บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 พอลิเอสเตอร์ (Polyester) [1,2]

พอลิเอสเตอร์ เป็นเส้นใยประดิษฐ์ที่มีผู้ใช้มากที่สุดในกลุ่มเส้นใยประดิษฐ์ทั้งหลาย ทั้งนี้เนื่องจากมีสมบัติที่ดีหลายประการ นับได้ว่าไม่มีเส้นใยประดิษฐ์ชนิดไหนที่สามารถแข่งขันเพื่อการใช้งานกับพอลิเอสเตอร์ได้ด้วยสมบัติที่โดดเด่นทั้งในขณะแห้งและขณะเปียก และขณะเปียกจะมีความสามารถคืนตัวได้สูง ไม่ยับ ไม่หด ดูแลรักษาง่าย อีกทั้งสามารถใช้ผสมกับเส้นใยชนิดอื่นได้มากมาย ที่ประสบความสำเร็จคือการผสมกับผ้าฝ้าย ในสัดส่วนพอลิเอสเตอร์ : ฝ้าย ที่ 65 : 35 หรือที่เรียกกันว่าผ้า T/C และอีกชนิดหนึ่งคือ การผสมกับเส้นใยเรยอนเป็นผ้า T/R เป็นต้น สามารถนำพอลิเอสเตอร์ไปใช้งานต่างๆ ได้มากมายนับจากเสื้อผ้าสวมใส่เพื่อความสวยงาม เสื้อผ้าทำงาน เสื้อสูท กระโปรง ผ้าผ่าน ผ้าตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ เน็คไท ไปจนถึงพรม นับเป็นเส้นใยที่มีความแข็งแรงสูง สามารถทำจีบถาวรด้วยความร้อน ทำเส้นด้ายเทกซ์เจอร์ ชักได้ด้วยเครื่องชัก และไม่ต้องรีดภายหลังการชัก

พอลิเอสเตอร์มีสมบัติที่ไม่เหมาะต่อการใช้ประโยชน์หลายประการ เช่น การเป็นตัวนำความร้อนที่ไม่ดี ดูดความชื้นต่ำ ทำให้สวมใส่ไม่สบายในอากาศร้อน และความชื้นสูง จะสะสมประจุไฟฟ้าสถิตในขณะอากาศเย็นและแห้ง ผู้ผลิตผ้าพอลิเอสเตอร์ได้แก้ไขข้อเสียโดยวิธีการต่างๆ เช่น ดัดแปลงรูปร่างเป็นรูปเหลี่ยมต่างๆ เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวของเส้นใยให้มากขึ้น เมื่อทำเป็นเส้นด้ายก็จะมีสมบัติซับความชื้นไว้ตามพื้นที่ผิวของเส้นใย และจะระเหยไปได้รวดเร็ว ทำให้มีการดูดซับความชื้นได้เรื่อยๆ นอกจากนี้การผลิตเส้นด้ายผสมระหว่างเส้นใยพอลิเอสเตอร์กับเส้นใยธรรมชาติก็เป็นวิธีที่ช่วยให้ผ้ามีสมบัติที่ดีมากขึ้น เช่น การผสมพอลิเอสเตอร์กับฝ้าย (polyester cotton blends) ทำให้ได้ผ้าที่มีลักษณะผิวเหมือนผ้าใยธรรมชาติมากขึ้น มีความอ่อนนุ่ม คงทน ไม่ยับง่าย และดูดซับความชื้นได้ดี ถ้าเป็นผ้าที่มีน้ำหนัก เนื้อหนาเหมาะแก่ที่จะใช้ตัดเป็นเสื้อผ้าชายหญิงสำหรับใช้เมื่ออากาศหนาว ถ้าเป็นผ้าบางเบา ก็จะใช้กับอากาศตลอดปีได้

ผ้าพอลิเอสเตอร์ค่อนข้างกระด้าง ไม่อ่อนนุ่มเช่นผ้าที่ทำจากเส้นใยธรรมชาติ มีการทึงตัวไม่ดี ปัจจุบันผู้ผลิตพอลิเอสเตอร์ได้ใช้วิธีลดน้ำหนักผ้าพอลิเอสเตอร์ โดยแช่ในสารละลายโซดาไฟที่มีความเข้มข้นพอดี ในเวลาและอุณหภูมิที่เหมาะสม ทำให้ลดน้ำหนักผ้า 20-30% จะทำให้ผ้ามีคุณสมบัติเบาอ่อนนุ่ม ไม่แข็งกระด้าง ทึงตัวดี มีความเงางามเหมือนไหม (นันทยา ยานุกเมศ. 2529 : 23)


นอกจากนี้ผ้าพอลิเอสเตอร์เมื่อติดไฟแล้วจะเกิดการหลอมหยดนับเป็นอันตรายต่อชีวิต หากเกิดการหลอมติดผิวหนัง อีกทั้งสารที่หลอมละลายหยดลงมานั้นมีความร้อนสูงสามารถเป็นแหล่งต้นเพลิงทำให้เชื้อเพลิงบริเวณใกล้ๆ เกิดการลุกไหม้ได้อย่างรวดเร็วสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้บริโภค ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาผ้าพอลิเอสเตอร์ให้มีสมบัติห่วงใยรวมทั้งสามารถต้านการหลอมหยดได้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค

2.1.1 สมบัติของเส้นใย

2.1.1.1 รูปร่างและโครงสร้างทางเคมี

เมื่อตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ ลักษณะตามความยาวจะเป็นเส้นตรงไม่บิดตัว ผิวเรียบอาจเห็นจุดเล็กๆ ของพิกเมนต์กระจายอยู่ทั่วไป ถ้าดูด้านภาคตัดขวางจะมีลักษณะหลายแบบ เช่น กลม สามเหลี่ยมมุมมน ห้าเหลี่ยมมุมมน หรือมีรูปร่างอื่นๆ ต่างกันไปแล้วแต่จุดประสงค์ของผู้ผลิต โดยทั่วไปมีสีเป็นสีขาวและมีความมันหลายระดับตั้งแต่สว่าง กึ่งทึบ และทึบ

พอลิเอสเตอร์เป็นพอลิเมอร์ที่เกิดจากการเกาะเกี่ยวระหว่างสารอะโรมาติกที่เป็นกรดและสารแอลกอฮอล์ ด้วยพันธะของหมู่เอสเตอร์ และเนื่องจากโมเลกุลมีโครงสร้างวงแหวนอยู่มาก ทำให้มีสมบัติไม่ชอบยึดจับน้ำ แต่ยึดจับสารไขมันได้ดี



รูปที่ 2.1 โครงสร้างทางเคมีของพอลิเอสเตอร์ (PET)

2.1.1.2 สมบัติทางกายภาพ

ความแข็งแรง จัดได้ว่าเป็นเส้นใยที่มีความแข็งแรง และทนทานต่อการขาด ถูตีไม่ว่าอยู่ในสภาพแห้งหรือสภาพเปียกก็ตาม พอลิเอสเตอร์ชนิด PET โดยทั่วไปมีความแข็งแรงกว่าชนิด PCDT การยืดดึงร้อนทำให้การเรียงตัวของโครงสร้างภายในที่เป็นผลึกมีความเป็นระเบียบมากขึ้น อันเป็นผลโดยตรงต่อการเพิ่มความแข็งแรงของเส้นใยให้สูงขึ้น ความทนแรงดึง ณ จุดขาดมีค่าอยู่ในช่วง 4.0-5.5 กรัมต่อดีเนียร์ สำหรับเส้นใยยาวชนิดทั่วไป แต่สูงขึ้นไปอยู่ในช่วง 6.3-9.5 กรัมต่อดีเนียร์ ในเส้นใยยาวชนิดความแข็งแรงสูง ในกรณีของเส้นใยสั้นมีค่า 2.5-5.5 กรัม

ต่อดีเนียร์ เส้นใยยาวชนิดความแข็งแรงสูงมักใช้ในงานพิเศษเฉพาะด้าน เช่น ทำเป็นผ้าใบยางรถยนต์ และผ้าใบในงานอุตสาหกรรม

สภาพยืดหยุ่น อยู่ระดับปานกลางไปจนถึงดี โดยทั่วไปพอลิเอสเตอร์เป็นเส้นใยที่ไม่มีสภาพยืดหยุ่น หรือการยืดตัวตึง โดยเฉพาะที่เปอร์เซ็นต์การยืดตัวสูงจะคืนกลับสภาพไม่ดี ในขณะที่ถ้ามีการยืดตัวเพียงเล็กน้อยจะสามารถคืนตัวกลับได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับไนลอน

การคืนตัวจากแรงอัด อยู่ในระดับดีถึงดีมากทนทานต่อการยับทั้งในสภาพแห้งและเปียก นับเป็นสมบัติเด่นที่เหมาะสมกับการนำเส้นใยพอลิเอสเตอร์ไปใช้บรรจุกายในผลิตภัณฑ์หมอนและผ้าห่มที่ต้องการรับน้ำหนักโดยไม่เสียรูปทรง หรือสามารถคืนตัวกลับอยู่ในสภาพเดิมได้ดีภายหลังการใช้งาน

ความสามารถในการดูดซึ่มความชื้นค่อนข้างต่ำมากโดยมีความสามารถในการดูดซึ่มความชื้นอยู่ระหว่าง 0.4-0.8% เท่านั้นเอง ส่งผลในเชิงบวกต่อผลิตภัณฑ์ในลักษณะที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่แห้งเร็ว เหมาะกับการใช้งานที่ไม่ต้องการให้น้ำเกาะซึ่มได้มาก และจับคราบต่างๆ ได้ยาก โดยเฉพาะคราบที่มากับน้ำสามารถกำจัดออกได้ง่ายเพียงเช็ดออกเท่านั้นเอง แต่ก็มีผลในเชิงลบเช่นเดียวกัน คือ ทำให้การนำมาใช้งานทำเป็นเสื้อผ้าแล้วมีความรู้สึกไม่สบายตัว อึดอัดเนื่องจากความชื้นจากเหงื่อ มีปัญหาการสะสมประจุไฟฟ้าและมีการจับเกาะของคราบที่มากับน้ำมันได้ง่าย ปัญหาของจุดอ่อนนี้มักแก้ด้วยการผสมกับเส้นใยชนิดอื่น เช่น ฝ้าย

ผลจากความร้อนขึ้นกับชนิดของพอลิเอสเตอร์ ซึ่งเริ่มเกิดการเหนียว หรืออ่อนตัวลงที่อุณหภูมิ 227-242 องศาเซลเซียส ดังนั้นหากต้องการรีดต้องใช้อุณหภูมิที่ต่ำกว่าระดับนี้เสมอ ที่อุณหภูมิสูงขึ้นในช่วง 249-290 องศาเซลเซียส พอลิเอสเตอร์จะหลอมตัวและติดไฟแต่ดับเองได้ ด้วยความที่พอลิเอสเตอร์เป็นวัสดุประเภทเทอร์โมพลาสติกชนิดหนึ่ง ดังนั้นจึงสามารถทำให้อยู่ตัวด้วยความร้อนได้ ทำจีบถาวรในเสื้อผ้าได้รูปทรงที่สวยงามและทนทาน

การติดไฟ เมื่อพอลิเอสเตอร์ติดไฟจะเกิดการลุกติดไฟช้าๆ หดหนีเปลวไฟ หลอมตัวเป็นของเหลวหนืด และหยดจากเปลวไฟ เมื่อเย็นตัวจะเป็นก้อนแข็งสีดำ เมื่อเผาไหม้มีกลิ่นคล้ายน้ำมันเบนซิน และมีเขม่าดำ

ความถ่วงจำเพาะ แล้วแต่ชนิดของพอลิเอสเตอร์ โดยมีค่าอยู่ในช่วง 1.22-1.38

2.1.1.3 สมบัติทางเคมี

กรดและด่าง โดยทั่วไปทนต่อสารเคมีทั้งกรดและด่างได้ แต่ในภาวะที่อุณหภูมิสูงขึ้นความทนทานจะลดลง เช่น กับกรดกำมะถันที่อุณหภูมิสูงเส้นใยเสื่อมสภาพลงได้ เหนือไม่มีผลต่อเส้นใย นอกจากนี้แล้วพอลิเอสเตอร์ยังสามารถซักแห้งได้เช่นกัน

สารทำลายอินทรีย์ ทนต่อสารอินทรีย์บางชนิด เช่น แอลกอฮอล์ คีโตน และสารทำลายซักแห้ง แต่ละลายได้ในเมตาครีซอลที่ร้อน กรดไตรฟลูออโรอะซิติก ฟีนอล ออโรคลอโรฟีนอล

สารซักฟอก สามารถใช้สารซักฟอกทั้งชนิดออกซิไดส์และชนิดรีดิวซ์ที่มีจำหน่ายในตลาดได้ทุกชนิด โดยไม่มีผลเสียแต่อย่างใด

ราและแมลง พอลิเอสเตอร์ทนทานต่อราและแมลงได้อย่างดี หากมีปัญหาบ้างก็เนื่องมาจากสารที่ใช้ทำการตกแต่งสำเร็จมากกว่าตัวเส้นใยเอง

แสงแดด ภายใต้อุณหภูมิปกติพอลิเอสเตอร์ทนต่อแสงแดดได้ดี แต่ถ้าถูกแสงโดยตรงเป็นเวลานานๆ เส้นใยอาจมีสมบัติเสื่อมลงได้ ในกรณีที่ได้รับแสงผ่านกระจก เช่น หน้าต่าง ประตู ความสามารถในการทนต่อแสงจะยืดยาวออกไป ดังนั้นจึงนิยมนำพอลิเอสเตอร์ทำเป็นผ้าม่านภายในบ้าน

การย้อมสี ที่เหมาะสมกับพอลิเอสเตอร์ คือ สีประเภทดิสเพิร์สที่อุณหภูมิค่อนข้างสูง นอกจากนี้ก็มีความพยายามในการดัดแปรเพื่อให้พอลิเอสเตอร์สามารถรับสีประเภทเบสิกได้

2.2 ผ้านอนวูฟเวน (nonwovens) [3,4]

ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ การสร้างผืนผ้าเป็นการนำเส้นด้าย 2 ชุด มาผ่านกระบวนการถักทอจนเกิดเป็นผืนผ้า แต่ยังมีการผลิตผ้าอีกชนิดหนึ่งที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการถักทอ และสามารถเกิดเป็นผืนผ้าได้ นั่นก็คือ ผ้านอนวูฟเวน

ผ้านอนวูฟเวนมีลักษณะโครงสร้างเป็นแผ่นผ้าที่เกิดจากการสานไปมาของเส้นใย (fibrous web) มีการยึดกันด้วยการที่เส้นใยพันกันไปมา (mechanical entanglement) หรือโดยการใช้ความร้อน เรซิน หรือสารเคมีในการทำให้ เกิดการยึดกันระหว่างเส้นใย ในปัจจุบันผ้านอนวูฟเวนมีความสำคัญและมีความต้องการสูงในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เนื่องจากสามารถปรับแต่งสมบัติของผ้าได้จากสมบัติที่แตกต่างกันของวัตถุดิบ และมีการใช้เทคโนโลยีแบบต่างๆ ให้เหมาะกับการนำมาใช้ประโยชน์ ผลิตภัณฑ์ผ้านอนวูฟเวนสามารถจำแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ


(1) ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วทิ้ง (disposable uses) ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่จะเน้นทางด้านสุขอนามัย เช่น ผ้าอ้อมเด็ก ผ้าอนามัย ชุดสำหรับศัลยแพทย์ เครื่องนุ่งห่มซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในที่ใช้ในการเดินทาง

(2) ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้ทนนาน (durable applications) ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้จะเน้นทางด้านเครื่องนุ่งห่ม เคหะสิ่งทอ และด้านสิ่งทอโยธา ได้แก่ ผ้าซับในปกเสื้อ ผ้ายกแต่งเครื่องเรือน ผ้าเคลือบผ้าอัดสำหรับรถยนต์

โดยทั่วไปผ่านอนุพเวณที่ใช้มักผลิตจากเส้นใยพอลิพรอพิลีน และเส้นใยพอลิเอสเตอร์ เมื่อเกิดอัคคีภัยแล้วเส้นใยดังกล่าวจะติดไฟแล้วเกิดการหลอมหยดซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตหากเกิดการหลอมติดผิวหนัง อีกทั้งสารที่หลอมละลายหยดลงมานั้นหากมีความร้อนสูงสามารถเป็นแหล่งต้นเพลิงทำให้เชื้อเพลิงบริเวณใกล้ๆ เกิดการลุกไหม้ได้อย่างรวดเร็วสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินได้


ผ่านอนุพเวณสามารถผลิตได้โดยหลายกระบวนการผลิต คือ

Dry-laid เป็นกระบวนการที่ใช้ลมพ่นเส้นใยลงบนสายพานที่กำลังเคลื่อนตัวไป โดยการเรียงตัวของเส้นใยจะไม่มีทิศทาง (random oriented) ทำให้มีความแข็งแรงเท่ากันในทุกทิศทาง ตัวอย่างผ้าที่ได้จากการผลิตโดยกระบวนการนี้ได้แก่ ผ้าเช็ดเอนกประสงค์ กระดาษแยกช่องแบตเตอรี่ (battery separators) ไส้กรอง (filters)




รูปที่ 2.2 กระบวนการผลิตผ่านอนุพเวณแบบ dry-laid [5]

Wet-laid เป็นกระบวนการที่กระจายเส้นใยสั้นในน้ำ แล้วทำการกรองผ่านเพื่อแยกน้ำออกจากเส้นใย ที่มีการเรียงตัวในทุกทิศทาง ตัวอย่างผ้าที่ได้จากการผลิตโดยกระบวนการนี้ได้แก่ ใส้กรอง ใส้ฉนวน ผ้าเช็ดเอนกประสงค์ และกระดาษแยกช่องแบตเตอรี่




รูปที่ 2.3 กระบวนการผลิตผ่านอนวูฟเวนแบบ wet-laid [5]

Spun-bonded เป็นการเตรียมผ้าโดยตรงจากเส้นใยที่ถูกฉีดออกมาจากหัวฉีดเส้นใย (spinnerets) เส้นใยต่อเนื่อง (continuous filament) ที่กำลังร้อนก็ถูกฉีดสานไปมาบนสายพานที่กำลังหมุนอยู่ เส้นใย ที่เย็นตัวลงจะมีการเชื่อมติดตรงจุดที่มีการพาดผ่านระหว่างเส้นใยด้วยกัน การเชื่อมติดอาจทำเพิ่มเติม โดยการใช้ความร้อนและแรงกด นอนวูฟเวนที่ได้จากการผลิตโดยวิธีนี้ จะมีค่าการทนต่อแรงดึงและแรงฉีก และบาง (low bulk) ตัวอย่างการใช้งานได้แก่ พื้นพรม (carpet backing) ผ้าที่ใช้ในงานธรณี (geotextiles) เสื้อผ้าป้องกัน (protective apparel) ใส้กรอง




รูปที่ 2.4 กระบวนการผลิตผ่านอนวูฟเวนแบบ spun-bonded [5]

Hydroentangled หรือ spunlace เป็นกระบวนการผลิตที่คล้ายกับการผลิตนอนวูฟเวนแบบ spun-bond ยกเว้นใช้น้ำแรงดันสูงฉีดผ่านโครงสร้างที่สานไปมาของเส้นใย ทำให้เกิดโครงสร้างที่มีลักษณะคล้ายผ้าทอ ผ้าที่ได้จะมีความยืดหยุ่น (elasticity) และโค้งงอ (flexibility) มากกว่า spun bond




รูปที่ 2.5 กระบวนการผลิตผ่านนอนวูฟเวนแบบ hydroentangled หรือ spunlace [6]

Melt-blown เป็นกระบวนการที่ฉีดเส้นใยผ่านหัวฉีดไปยังอากาศร้อนที่มีความเร็วสูง ทำให้เส้นใยเป็นเส้นใยสั้นๆ ซึ่งจะถูกลบลงบนสายพานที่เคลื่อนที่ การยึดติดเกิดจากการสานไปมาของเส้นใย และการใช้ความร้อน เนื่องจากเส้นใยไม่ได้ผ่านการดัดยัดก่อน ผ้าที่ได้จะมีความแข็งแรงน้อยกว่าชนิดอื่น เส้นใยที่ใช้เทคนิคการผลิตนี้มากคือเส้นใยโพลีเอทิลีนและพอลิเอสเทอร์ (olefin and polyester fibers) ตัวอย่างการใช้งานได้แก่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทางการแพทย์ และกระดาษแยกช่องแบตเตอรี่




รูปที่ 2.6 กระบวนการผลิตผ่านนอนวูฟเวนแบบ melt-blown [7]

Thermal bonding เป็นกระบวนการที่ทำให้เส้นใยติดกันโดยใช้ความร้อน วิธีนี้ใช้กับสารประกอบ พอลิเมอร์ที่ไม่ทนความร้อน เนื่องจากเมื่อถูกความร้อนแล้ว เกิดการอ่อนตัวละลายได้ ซึ่งการให้ความร้อนจะทำให้แผ่นเส้นใยเกิดการหลอมรวมตัวกันและยึดติดกันเป็นพื้นผ้าเมื่อเย็นตัวลง



รูปที่ 2.7 กระบวนการผลิตผ่านอนูฟเวเนแบบ thermal bonding [5]

Needle punching เป็นกระบวนการเตรียมแผ่นอนูฟเวเนโดยเทคนิค dry-laid แล้วนำมาผ่าน เครื่องปักเข็ม (needle loom) เพื่อช่วยเพิ่มการยึดเกาะและความแข็งแรงของแผ่นอนูฟเวเนให้มากขึ้น



รูปที่ 2.8 กระบวนการผลิตผ่านอนูฟเวเนแบบ needle punching [5]

2.3 การตกแต่งหน่วงไฟผ้าพอลิเอสเตอร์ [8]

ผ้ามีสมบัติการทนไฟต่างกัน 3 ระดับ คือ ผ้าที่ทนไฟแบบกันไฟ (fire proof fabric) จะไม่ลุกไหม้และไม่เสียหาย ซึ่งได้แก่ผ้าใยหิน ผ้าที่มีสมบัติทนไฟแบบต้านไฟ (flame resistant fabric) จะสามารถทนหรือไม่เกิดการลุกไหม้เมื่อได้รับความร้อนสูงถึง 600 องศาเซลเซียส โดยจะยังคงรูปร่างอยู่ เช่น ผ้าที่ทำจากเส้นใยนอเมกซ์ และเคฟลาร์ ส่วนผ้าที่มีสมบัติด้านการลุกไหม้แบบหน่วงไฟ (flame retardant fabric) จะมีการลุกติดไฟที่อุณหภูมิต่ำกว่าปกติ และเกิดในระยะสั้นๆ หรือคุแคงโดยไม่มีเปลวไฟ เมื่อไม่มีการลุกไหม้ที่อุณหภูมิสูงก็จะไม่เกิดความร้อนที่จะทำให้เกิดการสลายตัวแล้วลุกไหม้ต่อไป ซึ่งผ้าที่มีสมบัติด้านการลุกไหม้แบบหน่วงไฟนี้ทำได้โดยการตกแต่งผ้าด้วยสารเคมีชนิดต่างๆ

ตารางที่ 2.1 เปรียบเทียบสมบัติด้านความคงทนต่อความร้อนของเส้นใยชนิดต่างๆ [8]

| ชนิดของเส้นใย | อุณหภูมิสลายตัว (T_p , °ซ) | อุณหภูมิเผาไหม้ (T_c , °ซ) | LOI (%) |
|---------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------|
| ฝ้าย | 350 | 350 | 18.4 |
| ไตรอะซิเตต | 305 | 540 | 18.4 |
| วิสโคสเรยอน | 350 | 420 | 18.9 |
| พอลิเอสเตอร์ | 420 - 447 | 480 | 20 - 21 |
| ไนลอน 6 | 431 | 450 | 20 - 21.5 |
| ไนลอน 6,6 | 403 | 530 | 20 - 21.5 |
| ขนสัตว์ | 245 | 600 | 25 |
| นอเมกซ์ | 410 | >500 | 28.5 - 30 |
| เคฟลาร์ | >590 | >550 | 29 |

หมายเหตุ T_p = อุณหภูมิที่เส้นใยเริ่มสลายตัวด้วยความร้อน

T_c = อุณหภูมิที่เส้นใยลุกไหม้ได้ถ้ามีออกซิเจนเพียงพอ

LOI (limiting oxygen index) คือ ปริมาณของออกซิเจนที่น้อยที่สุดที่ทำให้วัสดุลุกไหม้ได้อย่างต่อเนื่องในบรรยากาศที่มีออกซิเจนและไนโตรเจนผสมกัน โดยปกติบรรยากาศมีออกซิเจน 21 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นวัสดุที่มีค่า LOI ต่ำกว่า 21 จะลุกไหม้ได้ง่ายในบรรยากาศ แต่ถ้าวัสดุมีค่า LOI สูงกว่า 26 วัสดุนั้นจะลุกไหม้ได้ยากในบรรยากาศปกติ

จากตารางที่ 2.1 เห็นได้ว่าฝ้ายซึ่งเป็นเส้นใยที่มีการนำมาทอเป็นผืนผ้าและมีปริมาณการใช้มากที่สุดเนื่องจากมีความสบายเมื่อสวมใส่จะมีอุณหภูมิในการสลายตัวและเผาไหม้ต่ำกว่าเส้นใยชนิดอื่นๆ และยังมีค่า LOI ต่ำเพียง 18.4 เท่านั้นจึงสามารถติดไฟได้ง่ายกว่าเส้นใยชนิดอื่น ดังนั้นฝ้ายจึงเป็นเส้นใยที่มีการนำมาตกแต่งหน่วงไฟมากที่สุด เช่นเดียวกับเส้นใยพอลิเอสเตอร์ ซึ่งมีค่า LOI เพียง 20-21 เท่านั้น เมื่อผ้าพอลิเอสเตอร์สัมผัสไฟจะหดหนีเปลวไฟ ความร้อนที่ได้รับจากเปลวไฟก็จะทำให้ผ้าพอลิเอสเตอร์เริ่มอ่อนตัวลงที่อุณหภูมิ 227-242 องศาเซลเซียส และที่อุณหภูมิสูงขึ้นในช่วง 249-290 องศาเซลเซียส พอลิเอสเตอร์จะหลอมและติดไฟแต่ตัวเองได้ แต่สิ่งที่หลอมหยดลงมานั้นมีความร้อนสูงสามารถเป็นแหล่งต้นเพลิงทำให้เชื้อเพลิงบริเวณใกล้ๆ เกิดการลุกไหม้ได้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงสมบัติทางด้าน การหน่วงไฟสำหรับผ้าพอลิเอสเตอร์ อย่างไรก็ตามก่อนที่จะตกแต่งหน่วงไฟผ้าพอลิเอสเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องเข้าใจปัจจัยและกลไกที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้ก่อน

2.3.1 ปัจจัยที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้

โดยทั่วไปเกิดจาก 4 ปัจจัย ดังต่อไปนี้

2.3.1.1 เชื้อเพลิง

สิ่งที่สามารถทำให้เกิดการลุกติดไฟได้ มีทั้งของแข็ง ได้แก่ เสื้อผ้า กระดาษ พลาสติก ของเหลว ได้แก่ แอลกอฮอล์ และแก๊ส ได้แก่ มีเทน อะเซทิลีน

2.3.1.2 ความร้อน


สิ่งที่จะทำให้เชื้อเพลิงมีอุณหภูมิสูงขึ้นจนถึงจุดติดไฟ (ignition point) ซึ่งเชื้อเพลิงแต่ละชนิดก็จะมีจุดติดไฟแตกต่างกัน เช่น เชื้อเพลิงที่อยู่ในรูปแก๊สมักมีจุดติดไฟที่ต่ำกว่าเชื้อเพลิงที่อยู่ในรูปของแข็ง

2.3.1.3 ออกซิเจน

เป็นแก๊สที่ช่วยทำให้การเผาไหม้เกิดง่ายขึ้น

2.3.1.4 ปฏิกริยาลูกโซ่


เป็นปฏิกิริยาที่ช่วยขยายผลของการลุกไหม้ให้มีขนาดใหญ่และต่อเนื่อง



รูปที่ 2.9 ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเผาไหม้ [9]

2.3.2 วงจรการลุกไหม้ของวัสดุสิ่งทอ [10]

การที่เราจะสามารถหน่วงหรือต้านการติดไฟหรือการลุกไหม้ของวัสดุสิ่งทอได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเข้าใจวงจรการลุกไหม้ของวัสดุสิ่งทอเป็นอย่างดี วงจรการลุกไหม้ของวัสดุสิ่งทอแสดงในรูปที่ 2.10 ดังนี้



รูปที่ 2.10 วงจรการลุกไหม้ของวัสดุสิ่งทอ

จากรูปที่ 2.10 วัสดุสิ่งทอจะสลายตัวเป็นไอหรือแก๊สที่ติดไฟง่าย (flammable volatiles or flammable gases) เมื่อได้รับความร้อน เรียกกระบวนการนี้ว่า กระบวนการ pyrolysis ซึ่งเป็นกระบวนการดูดความร้อน (endothermic reaction, $-Q_1$) ไอหรือแก๊สที่ติดไฟได้ดังกล่าวเมื่อผสมกับออกซิเจนในสัดส่วนที่เหมาะสมจะเกิดการลุกติดไฟเกิดการเผาไหม้ซึ่งเป็นกระบวนการคายความร้อน (exothermic reaction, $+Q_2$) และความร้อนที่เกิดขึ้นนี้จะถูกนำกลับไปทำให้วัสดุสิ่งทอร้อนและเกิดการสลายตัวให้ไอหรือแก๊สที่ติดไฟง่ายต่อไป ทำให้การเผาไหม้ดำเนินต่อไปเป็นวงจรเช่นเดิมอีก

2.3.2 ประเภทของสารหน่วงไฟ

สารหน่วงไฟมีมากมายหลายประเภท ซึ่งการจำแนกประเภทของสารหน่วงไฟนี้ช่วยให้เข้าใจความสามารถในการทำงานของสารหน่วงไฟ ทำให้สามารถเลือกใช้สารหน่วงไฟได้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ซึ่งสารหน่วงไฟสามารถจำแนกได้จากความคงทน จากวิธีการที่ใช้ร่วมกับวัสดุ จากกลไกการหน่วงไฟ และจากองค์ประกอบทางเคมี ดังต่อไปนี้

2.3.2.1 สารหน่วงไฟที่จำแนกได้จากความคงทน

(1) สารหน่วงไฟประเภทไม่คงทน (nondurable flame retardants) สารหน่วงไฟประเภทนี้ได้แก่ กรดอินทรีย์ ซึ่งไม่คงทนต่อการซักล้าง สามารถถูกชะล้างออกไปได้ด้วยน้ำ เหนือ ตัวอย่างของกรดอินทรีย์ เช่น กรดบอริก กรดฟอสฟอริก และซิงค์คลอไรด์ หรือเบส เช่น โซเดียมไฮดรอกไซด์ และโพแทสเซียมคาร์บอเนต แต่เนื่องจากกรดและเบสทำให้เกิดปัญหาการกัดกร่อน ดังนั้นจึงนิยมใช้ในรูปที่เป็นเกลือมากกว่า เช่น แอมโมเนียมฟอสเฟต ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต ยูเรียฟอสเฟต และแอมโมเนียมซัลฟาเมต ซึ่งรู้จักภายใต้ชื่อทางการค้าของ Amgard CD (แอมโมเนียมฟอสเฟต และแอมโมเนียมโบรไมด์) และ Amgard TR (แอมโมเนียมพอลิฟอสเฟต) ซึ่งเกลือเหล่านี้เมื่อได้รับความร้อนจะสลายตัวเป็นแก๊สแอมโมเนีย กรดฟอสฟอริก หรือกรดพอลิฟอสฟอริก เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นกรดฟอสฟอริกจะขจัดน้ำออกกลายเป็นกรดเมตาไฟโรฟอสฟอริกที่มีลักษณะเป็นของเหลวหนืด ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้อากาศหรือออกซิเจนสัมผัสกับเส้นใย ทำให้เส้นใยไม่เกิดการเผาไหม้ รวมทั้งยังทำหน้าที่เป็นกรดลิวอิส (Lewis acid) ที่ทำให้เส้นใยสลายตัวเกิดชาร์เพิ่มขึ้น สารหน่วงไฟประเภทนี้เหมาะที่จะใช้ตกแต่งผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องผ่านการซักล้าง เช่น ผ้าประเภทใช้แล้วทิ้ง ฉนวน กระดาษ จอภาพยนตร์แผ่นกันผนัง และบรรจุภัณฑ์

(2) สารหน่วงไฟประเภทกึ่งคงทน (semidurable flame retardants) สารหน่วงไฟประเภทนี้ได้แก่ เกลือของกรดอินทรีย์ที่ไม่ละลายน้ำ เช่น เกลือฟอสเฟตหรือเกลือบอเรตของโลหะดีบุก สังกะสี อะลูมิเนียม หรือแอสแตนเนต ทั้งเสตต อะลูมิเนต รวมทั้งเกลือไอออนของพอลิฟอสเฟตน้ำหนักโมเลกุลสูง เมื่อทำการยัดติดสารเหล่านี้ด้วยความร้อนที่อุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียส จะทำให้เกิดการฟอสฟอริเลชันของเซลลูโลส ซึ่งในกระบวนการตกแต่งจะแช่ผ้าให้อิมตัวในสารละลายอ่างแรกที่เป็นเกลือของสารหน่วงไฟ และนำไปทำให้ตกตะกอนในสารละลายอ่างที่สอง สารหน่วงไฟประเภทนี้มีความคงทนต่อการซักล้าง 20 ครั้ง ดังนั้นจึงเหมาะที่จะใช้ตกแต่งผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นต้องผ่านการซักล้างบ่อย เช่น ผลิตภัณฑ์ผ้าปูที่นอน เบาะที่นั่ง เฟอร์นิเจอร์ และพรม

(3) สารหน่วงไฟประเภทมีความคงทนสูง (durable flame retardants) สารหน่วงไฟประเภทนี้ มีฟอสฟอรัสหรือฮาโลเจนเป็นองค์ประกอบ หรือเป็นสารประกอบประเภท ออร์แกโนฟอสฟอรัส (organophosphorus compounds) ซึ่งรู้จักกันดี คือ เอ็นไฮดรอกซีเมทิล (ไดเมทิลฟอสฟอโน) โพรพิโนเอไมด์ เช่น Pyrovatex CP และเททราคิส (ไฮดรอกซีเมทิล)ฟอสฟอ- เนียมคลอไรด์ (THPC) เช่น Proban CC สารหน่วงไฟประเภทนี้มีความคงทนต่อการซักล้าง 50 ครั้งหรือมากกว่า ดังนั้นจึงเหมาะที่จะใช้ตกแต่งผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต้องผ่านการซักล้างบ่อย เช่น ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า [11]

2.3.2.2 สารหน่วงไฟที่จำแนกได้จากวิธีการที่ใช้ร่วมกับวัสดุ

(1) สารหน่วงไฟเชิงเติม (additive flame retardants) สารหน่วงไฟชนิดนี้เป็นลักษณะของสารเติมแต่ง (additives) โดยสารหน่วงไฟจะเคลือบอยู่บนบริเวณผิวหน้าวัสดุ ไม่เกิดปฏิกิริยาเคมีต่อกัน ตัวอย่างเช่น เกลืออนินทรีย์ เช่น โซเดียมคลอไรด์ แคลเซียมคลอไรด์ แอนติโมนีคลอไรด์ โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต ซิงค์คลอไรด์ แอมโมเนียมคลอไรด์ แอมโมเนียมคาร์บอเนต แอมโมเนียมฟอสเฟต ซึ่งโดยปกติแล้วเกลืออนินทรีย์เหล่านี้จะเกิดการสลายตัวที่ อุณหภูมิต่ำ และช่วยเพิ่มสารจากการเร่งปฏิกิริยาให้เกิดการดีไฮเดรชันแต่สารหน่วงไฟเชิงเติมนี้มี ข้อเสียคือ สามารถเกิดการระเหยหรือแยกตัวออกจากวัสดุได้ง่ายกว่าสารหน่วงไฟเชิงปฏิกิริยา เมื่อเวลาผ่านไปสมบัติการหน่วงไฟจะค่อยๆ ลดลงเรื่อยๆ อาจแก้ปัญหาได้โดยการใช้สารหน่วงไฟที่มี ขนาดโมเลกุลใหญ่ขึ้น

(2) สารหน่วงไฟเชิงปฏิกิริยา (reactive flame retardants) สารหน่วงไฟ ชนิดนี้จะทำปฏิกิริยากับวัสดุที่ต้องการตกแต่งหน่วงไฟ โดยนำสารหน่วงไฟมาทำปฏิกิริยากับ เซลลูโลส เพื่อให้เซลลูโลสมีหมู่ฟังก์ชันที่ทำหน้าที่หน่วงการติดไฟบนสายโซ่โมเลกุลโดยตรง ซึ่ง การทำปฏิกิริยาของเซลลูโลสกับสารเคมีชนิดต่างๆ จะทำให้ขนาดของสายโซ่โมเลกุลและ หมู่ไฮดรอกซิลที่ว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาที่คาร์บอนตำแหน่งที่ 2 ตำแหน่งที่ 3 และตำแหน่งที่ 6 ของหน่วยซ้ำของกลูโคไพราโนส เกิดการแตกของพันธะไฮโดรเจนระหว่างไฮดรอกซิลเซลลูโลสออก แล้วเกิดปฏิกิริยากับอะลิฟาติกไฮดรอกซิล ซึ่งทำได้โดยทำการเอสเทอร์ฟายด้วยสารเคมีที่สามารถ เกิดปฏิกิริยากับเซลลูโลสได้ซึ่งจะให้อนุพันธ์ของเซลลูโลส ตัวอย่างการเกิดเอสเทอร์ฟิเคชัน เช่น การไนเตรชัน อะซิทิลเลชัน ฟอสฟอริเลชัน และซัลเฟชัน สารหน่วงไฟเชิงปฏิกิริยานี้จะทำให้วัสดุ มีสมบัติหน่วงไฟที่คงทนเกิดการระเหย หรือแยกตัวออกจากวัสดุได้ยากแต่จะมีต้นทุนสูงในส่วนของ ราคาสารหน่วงไฟ และเครื่องมือเพิ่มเติมที่ต้องใช้ในกระบวนการเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาดังกล่าว

ตัวอย่างสารหน่วงไฟเชิงปฏิบัติยาประเภทที่มีความคงทนสูง ได้แก่ Pyrovatex, Proban (THPC และ ยูเรีย) [11]

2.3.2.3 สารหน่วงไฟที่จำแนกจากกลไกการหน่วงไฟ

การทำงานของสารหน่วงไฟจะไปขัดขวางวงจรของการเผาไหม้ไม่ให้ดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เปลวไฟลุกลามช้าลงแล้วดับในที่สุด สามารถจำแนกสารหน่วงไฟได้จากกลไกการหน่วงไฟ ดังนี้

(1) การขัดขวางทางกายภาพประกอบด้วย

- การทำให้ระบบเย็นตัวลง เนื่องจากการสลายตัวของสารหน่วงไฟ เป็นปฏิกิริยาคูดความร้อน ซึ่งใช้ความร้อนบางส่วนไปทำให้เกิดการหลอมหรือระเหิด ทำให้พลังงานที่ถูกปล่อยออกมาจากปฏิกิริยาการเผาไหม้มีค่าลดลง เส้นใยได้รับความร้อนน้อยลง ระบบจึงมีพลังงานไม่เพียงพอที่จะก่อให้เกิดปฏิกิริยาการเผาไหม้แบบสายโซ่ได้ หรือสารหน่วงไฟสามารถเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชันเกิดน้ำระเหยออกมา ทำให้พื้นผิววัสดุเย็นลง ตัวอย่างของสารหน่วงไฟในกลุ่มนี้ เช่น อะลูมินาไตรไฮเดรต แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์

- การทำให้เกิดชั้นเคลือบบนพื้นผิววัสดุ สารหน่วงไฟในกลุ่มนี้ รวมถึงเกลืออนินทรีย์ที่มีจุดหลอมเหลวต่ำ เมื่อเส้นใยได้รับความร้อนจนถึงอุณหภูมิการเผาไหม้จะทำให้สารหน่วงไฟเกิดการหลอมละลายมาปกคลุมบริเวณผิวหน้าของเส้นใย ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้แก๊สออกซิเจนมาสัมผัสกับเส้นใย และกักขังไอระเหยที่สามารถถูกติดไฟที่เกิดจากการสลายตัวของเส้นใยไปสู่ผิวหน้าของเส้นใย ทำให้เส้นใยไม่เกิดการเผาไหม้ นอกจากนี้ยังช่วยลดการถ่ายเทความร้อนจากจุดที่เกิดการติดไฟไปยังจุดอื่นๆ ทำให้เปลวไฟไม่เกิดการลุกลามต่อ ซึ่งการเคลือบของสารบนผิวหน้าเส้นใยนี้จะต้องเสถียรจนถึงอุณหภูมิประมาณ 500 องศาเซลเซียส ตัวอย่างของสารหน่วงไฟในกลุ่มนี้ เช่น บอริก-บอแรกซ์ ซิลิเกต ฟอสเฟต และพอลิฟอสเฟต

- การปลดปล่อยแก๊สที่ไม่ติดไฟ สารหน่วงไฟในกลุ่มนี้เมื่อติดไฟแล้วจะสลายตัวให้แก๊สที่ติดไฟยากหรือไม่ติดไฟ เช่น แก๊สไนโตรเจน แก๊สแอมโมเนีย แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ แก๊สไฮโดรเจนคลอไรด์ และไอน้ำ เป็นต้น จะทำให้แก๊สไฮโดรคาร์บอนที่เกิดจากการสลายตัวของเส้นใยซึ่งเป็นแก๊สที่ติดไฟได้ง่ายเจือจางลงจนมีความเข้มข้นต่ำกว่าจุดที่ติดไฟได้ และทำให้ปริมาณออกซิเจนภายในเส้นใยลดลง เส้นใยไม่สามารถเกิดการเผาไหม้ต่อไปได้ ตัวอย่างของสารหน่วงไฟในกลุ่มนี้ เช่น โซเดียมคาร์บอเนต

โซเดียมไบคาร์บอเนต แอมโมเนียมเฮไลด์ ซิงค์คลอไรด์ แคลเซียมซัลเฟต แมกนีเซียมซัลเฟต อะลูมิเนียมซัลเฟต แอมโมเนียมซัลฟาเมต และฟอสเฟต

(2) การขัดขวางทางเคมี ประกอบด้วย

- วัฏภาคแก๊ส (gas phase หรือ vapor phase) สารหน่วงไฟในกลุ่มนี้เมื่อโดนความร้อนจะเกิดอนุมูลอิสระที่สามารถไปจับกับอนุมูลอิสระที่เกิดจากการเผาไหม้ของเส้นใยได้ เช่น H^\bullet และ HO^\bullet กลายเป็นแก๊สซึ่งทำให้ปฏิกิริยาการขยายตัวของสายโซ่อนุมูลอิสระสิ้นสุดลง (free radical chain propagation) การลุกไหม้ก็จะสิ้นสุดลง ตัวอย่างของสารหน่วงไฟในกลุ่มนี้ เช่น สารประกอบฮาโลเจน และการทำงานของสารหน่วงไฟที่เป็นสารประกอบฮาโลเจนและแอนติโมนีออกไซด์

- วัฏภาคของแข็ง (solid phase หรือ condensed phase) สารหน่วงไฟในกลุ่มนี้ทำหน้าที่เร่งให้เส้นใยเกิดการสลายตัวเร็วขึ้นเป็นแก๊สที่ไม่ติดไฟหรือชาร์ เพื่อให้ส่วนที่มีการลุกติดไฟกับส่วนที่ยังไม่ลุกติดไฟแยกห่างออกจากกันมากขึ้น และในที่สุดไฟก็ไม่สามารถลุกลามไปถึงส่วนนั้นได้ อีกทางหนึ่งจะก่อให้เกิดชาร์ โดยเร่งให้วัสดุทำปฏิกิริยากับกรดลิวอิสผ่านคาร์บอนเนียมไอออน เกิดการดีไฮเดรชันของเส้นใยแล้วเกิดการเชื่อมโยงกันเป็นร่างแห และถ้าชาร์นี้จะช่วยในการหน่วงไฟโดยการเกิดขึ้นเป็นชั้นชาร์มาเคลือบเส้นใยไว้ ผิวหน้าวัสดุจะไม่สัมผัสกับความร้อน ตัวอย่างของสารหน่วงไฟในกลุ่มนี้ เช่น สารประกอบฟอสฟอรัส และการทำงานของสารหน่วงไฟที่เป็นสารประกอบฟอสฟอรัสและไนโตรเจน [11,12,13]


2.3.2.4 สารหน่วงไฟจำแนกจากองค์ประกอบทางเคมี

ความหลากหลายในหมู่ฟังก์ชันทางเคมีที่มีอยู่ในโครงสร้างของสารหน่วงไฟชนิดต่างๆ ทำให้สารหน่วงไฟแต่ละชนิดมีสมบัติเฉพาะตัว อีกทั้งสมบัติของสารหน่วงไฟอาจเปลี่ยนแปลงไปตามชนิดของวัสดุที่นำไปผสม อย่างไรก็ตามสามารถจำแนกสารหน่วงไฟตามองค์ประกอบทางเคมีได้ดังนี้

(1) สารหน่วงไฟประเภทโลหะไฮดรอกไซด์ [12,15,16]


สารหน่วงไฟประเภทนี้ที่นิยมใช้ ได้แก่ อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ เนื่องจากหาซื้อได้ง่าย ราคาถูก และไม่เป็นพิษ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ตกแต่งหน่วงไฟในการเคลือบสิ่งทอหรือผสมลงไปในพลาสติก เมื่อสารหน่วงไฟชนิดนี้ได้รับความร้อนที่อุณหภูมิประมาณ 180-200 องศาเซลเซียส อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์จะเกิดการแตกตัว ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจะดูดความร้อนบางส่วนไปใช้ในการขจัดน้ำออกเกิดเป็นอะลูมิเนียมออกไซด์ แสดงดังสมการที่ 2.1 ซึ่งไออนน้ำที่

เกิดขึ้นนี้จะไปเจือจางแก๊สที่ติดไฟได้ง่าย และช่วยป้องกันไม่ให้ออกซิเจนเข้าไปใกล้พื้นผิวของวัสดุ ส่วนการเกิดอะลูมิเนียมออกไซด์จะช่วยทำให้เกิดซาร์ซึ่งทำหน้าที่เป็นฉนวนป้องกันความร้อนให้แก่พื้นผิวของวัสดุ และมีสมบัติในการลดควันที่เกิดจากการเผาไหม้





(2) สารหน่วงไฟประเภทที่มีโบรอนเป็นองค์ประกอบ [22,23]

สารประกอบโบรอน เช่น กรดบอริกจะดูดความร้อนที่อุณหภูมิประมาณ 130-200 และ 260-270 องศาเซลเซียส เพื่อใช้ในการสลายน้ำออกเกิดเป็นบอริกออกไซด์ ดังแสดงในสมการที่ 2.2 ซึ่งอยู่ในรูปของการหลอมที่อุณหภูมิประมาณ 325 องศาเซลเซียส และไหลปกคลุมทั่วพื้นผิววัสดุที่อุณหภูมิประมาณ 500 องศาเซลเซียส ซึ่งช่วยป้องกันเปลวไฟและการสัมผัสกับแก๊สออกซิเจน







(3) สารหน่วงไฟประเภทที่มีฮาโลเจนเป็นองค์ประกอบ [20,22]

ฮาโลเจนนั้นประกอบด้วยธาตุ 4 ตัวด้วยกัน ได้แก่ ฟลูออรีน คลอรีน โบรมีน และไอโอดีน แต่ที่นิยมใช้เป็นสารหน่วงไฟคือ คลอรีน และโบรมีน เนื่องจากในกรณีของฟลูออรีนนั้น พันธะที่เกิดขึ้นกับคาร์บอนนั้นแข็งแรงเกินไปจึงไม่สามารถแตกตัวแล้วทำปฏิกิริยากับอนุมูลอิสระได้ ส่วนในกรณีของไอโอดีน พันธะที่เกิดขึ้นกับคาร์บอนนั้นอ่อนแอเกินไปทำให้แตกตัวอย่างรวดเร็วด้วยพลังงานเพียงเล็กน้อย เช่น การโดนแสง และยังส่งผลให้สมบัติในการหน่วงไฟสูญเสียไป สารหน่วงไฟประเภทฮาโลเจนนี้สามารถปลดปล่อยอนุมูลอิสระของธาตุฮาโลเจนไอออนเข้าสู่บริเวณที่เกิดการลุกไหม้ โดยบริเวณนี้จะมีอนุมูลอิสระของธาตุไฮโดรเจนและอนุมูลอิสระอื่นๆ ที่เป็นผลมาจากปฏิกิริยาการเผาไหม้ ดังแสดงในสมการที่ 2.3 และ 2.4



เมื่ออนุมูลอิสระของธาตุไฮโดรเจนนี้มาพบกับอนุมูลอิสระของธาตุฮาโลเจน จะทำให้เกิดแก๊สไฮโดรเจนเฮไลด์ (HCl หรือ HBr) มีความว่องไวต่อปฏิกิริยาการเผาไหม้ลดลง ดังนั้นสารประกอบฮาโลเจนสามารถเรียกได้ว่าเป็นตัวดักจับอนุมูลอิสระ (free radical scavengers) ทำให้สามารถลดอัตราการลุกลามของการเผาไหม้ได้ แสดงดังสมการที่ 2.5 ถึง 2.8




โดยที่ RX คือ สารหน่วงไฟที่มีฮาโลเจนเป็นองค์ประกอบเกิดการแตกตัวเป็นอนุมูลอิสระ X (คือ Cl หรือ Br) จากนั้นอนุมูลอิสระ X ทำปฏิกิริยากับสารพอลิเมอร์ RH เช่น เซลลูลอสเกิดเป็นแก๊สไฮโดรเจนเฮไลด์ (HCl หรือ HBr) ซึ่งสามารถจับกับอนุมูลอิสระ H^\bullet และ HO^\bullet


ถ้าเปรียบเทียบสารหน่วงไฟที่มีโบรมีนและคลอรีนเป็นองค์ประกอบ สารหน่วงไฟที่มีโบรมีนเป็นองค์ประกอบจะมีประสิทธิภาพในการหน่วงไฟสูงที่สุด รองลงมาได้แก่ สารหน่วงไฟที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบ เนื่องจากโบรมีนจับกับคาร์บอนด้วยพันธะที่อ่อนแอกว่า ทำให้เมื่อถึงอุณหภูมิที่เกิดการแตกตัว สารหน่วงไฟที่มีโบรมีนเป็นองค์ประกอบจะสลายตัวเกิดเป็นไฮโดรเจนโบรมไนด์ (HBr) ในปริมาณความเข้มข้นที่สูง สารหน่วงไฟประเภทนี้ที่นิยมใช้คือ โบรมิเนตเต็ดอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (brominated aromatic hydrocarbon) ซึ่งจะมีประสิทธิภาพดีเมื่อวงแหวนอะโรมาติกถูกแทนที่ทุกตำแหน่ง เช่น เดคะโบรมโอดีฟีนิลออกไซด์ (decabromodiphenyloxide) แต่ในบางกรณีที่ต้องการความคงทนต่อแสง สารหน่วงไฟที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบจะให้ประสิทธิภาพมากกว่า เนื่องจากส่วนหน่วงไฟที่มีโบรมีนเป็นองค์ประกอบสามารถสลายตัวได้เมื่อถูกแสง สารหน่วงไฟประเภทนี้ที่นิยมใช้คือ คลอรีเนตเต็ดพาราฟิน (chlorinated paraffin) ซึ่งเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ถูกนำมาทำปฏิกิริยากับคลอรีนเพื่อให้มีธาตุคลอรีนเป็นองค์ประกอบในโมเลกุล โดยมีส่วนประกอบของคลอรีนอยู่ประมาณ 30-70% โดยน้ำหนัก สารหน่วงไฟชนิดนี้ยังช่วยปรับปรุงสมบัติของเรซินที่ถูกนำไปผสมให้พลาสติกแข็งมากขึ้น อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ที่ตกแต่งด้วยสารหน่วงไฟประเภทนี้เมื่อเกิดการลุกไหม้ จะให้ควันพิษที่เป็นอันตราย และเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งได้ โดยเฉพาะสารหน่วงไฟที่มีโบรมีนเป็นองค์ประกอบ จึงมีการห้ามตกแต่งหน่วงไฟด้วยสารหน่วงไฟชนิดนี้

(4) สารหน่วงไฟประเภทที่มีฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบ


สารหน่วงไฟประเภทนี้มีประสิทธิภาพในการหน่วงไฟกับวัสดุที่มีปริมาณออกซิเจนสูง เช่น เซลลูโลส อนุพันธ์ของเซลลูโลส และพลาสติกที่มีองค์ประกอบของออกซิเจน สารหน่วงไฟประเภทนี้มีทั้งในรูปสารประกอบอินทรีย์ อนินทรีย์ และธาตุ (ฟอสฟอรัสแดง) เช่น ฟอสฟีน ฟอสฟีนออกไซด์ สารประกอบฟอสฟอเนียม ฟอสฟอเนต ฟอสไฟต์ และฟอสเฟต สามารถหน่วงไฟได้ทั้ง vapor phase และ condensed phase ซึ่งสารหน่วงไฟประเภทนี้จะทำปฏิกิริยาใน vapor phase ระเหยกลายเป็นไอ เกิดในรูปอนุมูลอิสระ PO^\bullet แล้วเข้าขัดขวางการลุกลามใหม่โดยการจับอนุมูลอิสระที่ว่องไวในการเกิดปฏิกิริยา (H^\bullet และ HO^\bullet) ดังสมการที่ 2.9 ถึง 2.12



ส่วนใน condensed phase สารหน่วงไฟประเภทนี้ได้รับความร้อน จะเกิดการสลายตัวไปเป็นกรดฟอสฟอริก หรือกรดพอลิฟอสฟอริก ซึ่งกรดที่เกิดขึ้นนี้จะไปเอสเทอร์ฟายหมู่ไฮดรอกซิลของเซลลูโลส เกิดชั้นของเหลวหนืดปกคลุมผิวของวัสดุเพื่อป้องกันไม่ให้เปลวไฟและแก๊สออกซิเจนสัมผัสกับเซลลูโลส และกรดที่เกิดขึ้นยังเป็นตัวทำให้เกิดการขจัดน้ำ (dehydrating agent) โดยการทำปฏิกิริยากับไฮดรอกซิลคาร์บอนตำแหน่งที่ 6 ของแอนไฮโดรกลูโคส เพื่อสร้างชั้นของซาร์และไอน้ำที่เกิดขึ้นจะช่วยเจือจางแก๊สที่ติดไฟได้ง่าย ดังแสดงในรูปที่ 2.11 และ 2.12



รูปที่ 2.11 การฟอสฟอริเลชันของเซลลูโลส [17,18]



รูปที่ 2.12 การเกิดชาร์ [19,20]

ตัวอย่างของสารประกอบของสารหน่วงไฟประเภทนี้ ได้แก่ ฟอสเฟต-เอสเทอร์ ซึ่งโครงสร้างของโมเลกุลประกอบด้วยฟอสเฟตเป็นหลักแล้วเกิดพันธะกับหมู่อัลคิลหรือเอริล สารหน่วงไฟที่มีฟอสเฟตเป็นองค์ประกอบที่ใช้กันโดยทั่วไป คือ ไอโซโพรพิลไตรฟีนิลฟอสเฟต (isopropyltriphenylphosphate) อัลคิลไดเอริลฟอสเฟต (alkyl diarylphosphate) และกรดฟอสฟอริก โดยไอโซโพรพิลไตรฟีนิลฟอสเฟต และอัลคิลไดเอริลฟอสเฟตมีสมบัติเป็นพลาสติกไซเซออร์

(plasticizer) จึงนิยมใช้ในการตกแต่งหน้าต่างไฟฟอสฟอริไนต์คลอไรด์ ในขณะที่กรดฟอสฟอริกนิยมใช้ตกแต่งหน้าต่างไฟในวัสดุจำพวกเซลลูโลส แต่เนื่องจากกรดฟอสฟอริกมีการกัดกร่อนสูง จึงนิยมใช้ในรูปแบบที่เป็นเกลือ เช่น แอมโมเนียมฟอสเฟต ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต อย่างไรก็ตามกรดฟอสฟอริกและสารที่เป็นเกลือสามารถละลายน้ำได้ง่าย จึงไม่คงทนต่อการใช้งานที่ต้องผ่านการซักล้าง [15,16,18]

(5) สารหน้าต่างไฟประเภทที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ [11]







สารหน้าต่างไฟประเภทนี้ได้แก่ เมลามีน เมลามีนไฮยานูเรต เมทิลอล-เมลามีน สารประกอบกัวนิติน ยูเรีย ไฮยานาไดเอไมด์ โดยสารหน้าต่างไฟประเภทนี้ทำหน้าที่ในรูปของการเกิดอินทูเมสเซนส์ (intumescent) ซึ่งเป็นลักษณะที่เกิดการพองตัวเป็นชั้นของชาร์ที่มีลักษณะคล้ายโฟมที่ทำหน้าที่เป็นฉนวนป้องกันความร้อนและการสัมผัสกับออกซิเจนให้แก่วัสดุ

2.3.3 ระบบการหน้าต่างไฟที่มีการเสริมกัน (Synergisms) [14]

Synergisms เป็นระบบการหน้าต่างไฟที่มีการนำสารที่มีองค์ประกอบ 2 ชนิดที่แตกต่างกันมาใช้ร่วมกัน แล้วส่งผลให้มีสมบัติในการหน้าต่างไฟที่เสริมกัน กล่าวคือมีประสิทธิภาพในการหน้าต่างไฟมากกว่าการใช้สารเพียงตัวเดียว โดยส่วนใหญ่สารหน้าต่างไฟที่นำมาใช้ร่วมกันในปัจจุบันมีดังนี้

2.3.3.1 ฮาโลเจนและแอนติโมนี [15,16]

การนำเกลือของโลหะ เช่น แอนติโมนีไตรออกไซด์ (Sb_2O_3) เป็นสารเสริมการหน้าต่างไฟกับสารหน้าต่างไฟที่มีฮาโลเจนเป็นองค์ประกอบ โดยแอนติโมนีไตรออกไซด์จะทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจนเฮไลด์ เกิดเป็นแอนติโมนีไตรเฮไลด์ (SbX_3) และน้ำ ตัวอย่างดังสมการที่ 2.13 ถึง 2.16 ซึ่งแอนติโมนีไตรเฮไลด์ เกิดผ่านแอนติโมนีออกไซด์เฮไลด์ ซึ่งแอนติโมนีไตรเฮไลด์จะดักจับอนุมูลอิสระที่เกิดจากกระบวนการเผาไหม้ เช่นเดียวกับ HCl หรือ HBr ดังสมการที่ 2.17 ถึง 2.19



2.3.3.2 ฟอสฟอรัสและแฮโลเจน [17]

การทำงานร่วมกันของสารสองชนิดนี้จะอยู่ในรูปฟอสฟอรัสเฮไลด์ และฟอสฟอรัสออกซีเฮไลด์ ซึ่งจะทำหน้าที่ดักจับอนุมูลอิสระเพื่อหยุดการขยายสายโซ่ของกระบวนการเผาไหม้ เช่น สารประกอบไวนิลโบรโมฟอสเฟต นิยมใช้ในเทอร์โมพลาสติก ถึงแม้ว่าสารสองชนิดนี้มีการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ก็พบปัญหาความเป็นพิษของสารประกอบแฮโลเจน เช่น ทริส-2,3-ไดโบรโมโพรพิลฟอสเฟต ทริส(ไดคลอโรโพรพิล)ฟอสเฟต ทริส(2-ไดคลอโรเอทิล)ฟอสเฟต

2.3.3.3 ฟอสฟอรัสและไนโตรเจน

สารประกอบไนโตรเจนหากนำมาใช้เพียงชนิดเดียว จะไม่มีประสิทธิภาพในการหน่วงไฟที่ดี หรืออาจจะต้องใช้มากถึง 17% จึงจะช่วยให้เซลลูโลสมีความสามารถในการหน่วงไฟได้ปานกลาง ดังนั้นจึงมีการนำสารหน่วงไฟที่มีฟอสฟอรัสและไนโตรเจนมาใช้ร่วมกัน เนื่องจากสารประกอบไนโตรเจนทำหน้าที่เป็นนิวคลีโอไฟล์ ซึ่งทำให้เกิดการสร้างพันธะของสารประกอบฟอสฟอรัสกับสารประกอบไนโตรเจน และเมื่อเกิดการสลายตัวของสารหน่วงไฟที่มีฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบไปเป็นกรดฟอสฟอริกแล้ว จะช่วยให้กรดฟอสฟอริกทำปฏิกิริยาฟอสฟอริเลชันกับเซลลูโลสได้ง่ายขึ้น เนื่องจากช่วยเพิ่มสภาพความเป็นบวก (electrophilicity) ของฟอสฟอรัส ซึ่งจะสามารถดีไฮเดรตเซลลูโลสสร้างชั้นชาร์ และสามารถปลดปล่อยแก๊สไนโตรเจนและแอมโมเนียมาเจือจางแก๊สที่ติดไฟ [11,13,14,15,21]

2.4 แร่ดิน (clay minerals) [26]

แร่ดินเป็นสารประกอบจำพวกไฮดรอกไซด์อะลูมิเนียมซิลิเกต (hydrous aluminous silicate) มีสมบัติ plasticity เมื่อผสมกับน้ำและเมื่อนำไปอบแห้งจะเปราะ โดย plasticity ของแร่ดินขึ้นกับธรรมชาติ และความละเอียดของแร่ดิน ถ้าละเอียดมากแร่ดินจะมี plasticity สูง แร่ดินส่วนใหญ่มีโครงสร้างแบบแผ่น (sheet silicate) จัดอยู่ในพวก phyllosilicates ประกอบด้วยชั้นของอะลูมิเนียมออกเตฮีดรอน (Al-octahedral) และซิลิกอนเตตระฮีดรอน (Si-tetrahedral) และในระหว่างชั้นรอยต่อของชุด (interlayer) อาจมีไอออนของโลหะ เช่น เหล็ก แคลเซียม แมกนีเซียม โซเดียม โพแทสเซียม หรือโมเลกุลของน้ำแทรกอยู่ ทำให้ดินแต่ละชนิดมีสมบัติแตกต่างกัน กลุ่มแร่ดินที่สำคัญ ได้แก่ illite, kaolinite, smectite และ vermiculite ยกเว้นแอตตาปุลไกต์ (attapulgite) หรือรู้จักในนาม ปาลิโกร์สไกต์ (palygorskite) มีโครงสร้างต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่ (chain silicate) แร่ดินในธรรมชาติสามารถแบ่งแยกตามโครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีได้ 4 กลุ่ม ดังนี้

1. Kaolinite มีสูตรเคมีทั่วไป คือ $2\text{Al}_2\text{Si}_2\text{O}_5(\text{OH})_4$ มีโครงสร้างแบบแผ่นชนิด 1:1 ประกอบด้วยชั้นซิลิกาเรียงสลับกับชั้นอะลูมินา
2. Illite มีสูตรเคมีทั่วไปดังนี้ คือ $\text{KAl}_2(\text{AlSi}_3\text{O}_{10})(\text{OH})_2$ เป็นแร่ดินชนิด 2:1 ในหน่วยโครงสร้างจะมีชั้นซิลิกา 2 ชั้น ประกบชั้นอะลูมินาอยู่และในแต่ละหน่วยมีประจุบวกของโพแทสเซียมแทรกอยู่ ทำให้ดินกลุ่มนี้ไม่สามารถพองตัวในน้ำได้
3. Smectite มีสูตรเคมีทั่วไปดังนี้ คือ $\text{M}_x(\text{Al}_{4-x}\text{Mg}_x)\text{Si}_8\text{O}_{20}(\text{OH})_4$ โดย M คือ cation โครงสร้างเป็นชนิด 2:1 เหมือนกลุ่มอิลไลต์ แต่ในชั้นโครงสร้างมีโมเลกุลของน้ำแทรกอยู่ และประจุบวกส่วนใหญ่ที่พบเป็น แคลเซียม แมกนีเซียม เหล็กและโซเดียม แร่กลุ่มนี้มีความสามารถในการพองตัวในน้ำได้ดี
4. Vermiculite มีสูตรเคมีทั่วไปดังนี้ คือ $\text{Mg}_3\text{Si}_4\text{O}_{10}(\text{OH})_2 \cdot \text{X}\text{H}_2\text{O}$ มีโครงสร้างเหมือน Smectite แต่มีค่าความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุสูงกว่า

แร่ดินที่นิยมนำมาใช้งานส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม kaolinite และ smectite โดยกลุ่ม kaolinite นิยมนำมาเป็นส่วนผสมในการทำผลิตภัณฑ์เซรามิกเช่น กระเบื้อง ถ้วยชาม และสุขภัณฑ์ เป็นต้น สำหรับกลุ่ม smectite ที่รู้จักกันดีได้แก่ มอนต์มอริลโลไนต์ (montmorillonite) ซึ่งนิยมนำมาใช้เป็นสารตัวเติมในอุตสาหกรรมสี หมึกพิมพ์ กระดาษ หรือใช้เป็นโคลนขุดเจาะ (drilling mud) และเป็นสารหล่อลื่น ปัจจุบันนี้นักวิทยาศาสตร์ได้พยายามอาศัยสมบัติของแร่ดินกลุ่มนี้เพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้งานให้หลากหลายและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยใช้เทคนิคการปรับเปลี่ยนสภาพพื้นผิวให้

ได้ดินที่ชอบสารอินทรีย์หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า ออร์กาโนฟิลิกเคลย์ (organophilic clay) ซึ่งสามารถนำไปใช้ในระบบที่ใช้ตัวทำละลายอินทรีย์ได้ เช่น ใช้เป็นสารปรับความเหนียวในสี หมึกพิมพ์ และจาระบี

แร่ดินมีจุดเด่น คือมีโครงสร้างผลึกที่เป็นแผ่นหรือชั้นเรียงซ้อนกัน ทำให้มีความยืดหยุ่น และมีความเป็นขั้ว ทนความร้อนสูงได้ดี เพราะซิลิเกตเป็นฉนวนที่ดี การเผาไหม้จะให้ชาร์ ปกคลุมที่ผิวหน้า จึงไม่ลามไฟ และไฟดับอย่างรวดเร็ว

2.4.1 ดินเบนโทไนต์ (bentonite)

ดินชนิดนี้ประกอบด้วยแร่ดินเหนียวชนิดมอนต์มอริลโลไนต์เป็นองค์ประกอบหลัก รองลงมา ได้แก่ ซิลิกอนไดออกไซด์ เหล็กออกไซด์ และแคลเซียมออกไซด์ มอนต์มอริลโลไนต์ทำให้ดินเบนโทไนต์มีสมบัติในการดูดซับที่ดี และสามารถเกิดการแลกเปลี่ยนไอออนได้ อย่างไรก็ตาม สมบัติของดินยังต่างกันไปในด้านความสามารถในการดูดซับ และในการแลกเปลี่ยนไอออน ซึ่งขึ้นกับองค์ประกอบทางเคมีของมอนต์มอริลโลไนต์ ตัวอย่างเช่น มอนต์มอริลโลไนต์ที่มีไอออนโซเดียมแทนที่อยู่ในโครงสร้างเป็นปริมาณมาก จะมีสมบัติในการดูดซับน้ำและเกิดการแลกเปลี่ยนไอออนกับสิ่งแวดล้อมได้ดีกว่ามอนต์มอริลโลไนต์ที่มีไอออนแคลเซียมหรือโพแทสเซียมแทนที่ดินเบนโทไนต์

ดินเบนโทไนต์ที่ใช้งานมากในอุตสาหกรรม สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มได้แก่


- Natural sodium bentonite หรือ sodium montmorillonite เป็นการแลกเปลี่ยน Na^+
- Natural calcium bentonite หรือ calcium montmorillonite เป็นการแลกเปลี่ยน Ca^{+2}
- Sodium activated bentonite หรือ sodium activated montmorillonite : เป็นการแลกเปลี่ยนประจุจาก Ca^{+2} เป็น Na^+

แหล่งดินเบนโทไนต์ที่สำคัญของโลกอยู่ที่เมืองไวโอมิง (Wyoming) ประเทศสหรัฐอเมริกา รองลงมาได้แก่ กลุ่มประเทศอิสระที่แยกตัวจากรัสเซียเดิม (CIS) ประเทศกรีซ เยอรมัน ญี่ปุ่น และตุรกี โดยคิดเป็นร้อยละ 84 ของกำลังการผลิตโลกในปี 1995 และจากการสำรวจแหล่งดินเบนโทไนต์พบว่า มีปริมาณสำรองอยู่ 1452 ล้านตัน ในขณะที่มีปริมาณการใช้เฉลี่ย

อยู่ที่ 9.8 ล้านตันต่อปี ในปี 1997-1998 พบว่าราคาเฉลี่ยของดินดิบชนิดนี้อยู่ที่ 98 เหรียญสหรัฐต่อตัน และเมื่อผ่านกระบวนการต่างๆ แล้ว ราคาจะอยู่ในช่วงกว้างตั้งแต่ 50 ถึง 250 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขึ้นอยู่กับสมบัติ ปริมาณและความต้องการ สำหรับประเทศไทย ดินเบนโทไนต์นี้จะพบมากในอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เป็นชนิดแคลเซียมเบนโทไนต์ ดินเบนโทไนต์ ซึ่งเป็นดินชนิดหนึ่งที่มีการนำมาใช้งานในหลายๆ ด้าน อาทิเช่น การใช้เป็นสารหล่อเย็นในการชุบเจาะสำหรับงานโยธา การใช้เป็นสารฟอกสี หรือสารดูดซึม เพื่อทำความสะอาดในอุตสาหกรรมกลั่นน้ำมัน การใช้เป็นสารตัวเติม (filler) เพื่อเพิ่มปริมาณเนื้อสาร หรือใช้ในการปรับความหนืดสำหรับอุตสาหกรรมสีและหมึกพิมพ์ และจากสมบัติของดินเบนโทไนต์ ในการดูดซับที่ดี ทำให้มีการนำมาใช้เป็นสารดูดซับกลิ่นของเสีย ที่เกิดจากการขับถ่ายของสัตว์เลี้ยง วางขายตามซูเปอร์มาเก็ตทั่วไป ซึ่งจะเห็นได้ว่าดินเบนโทไนต์มีประโยชน์อย่างมาก ควรที่เราจะได้รู้จักเกี่ยวกับดินเบนโทไนต์ให้มากขึ้น


2.4.2 มอนต์มอริลโลไนต์ (montmorillonite)

สูตรเคมี คือ $Al_4Si_8O_{20}(OH)_4.nH_2O$ มอนต์มอริลโลไนต์เป็นแร่ดินเหนียวที่มีโครงสร้างซ้อนทับกัน ซึ่งประกอบด้วยชั้นของแผ่นอะลูมิเนียม โดยชั้นตรงกลางเป็นชั้นของอะลูมินาที่ถูกประกบบนและล่างด้วยชั้นซิลิกา แต่ละชั้นมีความหนาน้อยกว่า 1 นาโนเมตร และมีความยาวมากกว่าความหนา 200 เท่า ระหว่างชั้นจะมีช่องว่างขนาดเล็กเรียกว่า gallery ดังรูปที่ 2.13



รูปที่ 2.13 โครงสร้างของมอนต์มอริลโลไนต์ [27]

ในช่องว่างจะมี cation ได้แก่ โซเดียมไอออน หรือแคลเซียมไอออน จะทำหน้าที่ยึดชั้นของดินที่มีประจุลบเอาไว้ด้วยกัน จึงทำให้ชั้นของดินยึดติดแน่นดังรูปที่ 2.14




รูปที่ 2.14 การยึดติดกันระหว่างชั้นของดินกับประจุบวกที่อยู่ระหว่างชั้นของดิน [28]

มอนต์มอริลโลไนต์มีสมบัติ hydrophilic จึงทำให้ผสมและเกิดอันตรกิริยา (interaction) กับพอลิเมอร์ไดยาก จำเป็นต้องทำการดัดแปรมอนต์มอริลโลไนต์ (modified montmorillonite) เพื่อให้สามารถเข้ารวมเป็นเนื้อเดียวกันกับพอลิเมอร์ได้ดียิ่งขึ้น โดยมอนต์มอริลโลไนต์ช่วยเสริมแรงให้กับพลาสติก ทำให้สมบัติบางอย่างของพลาสติกดีขึ้น เช่น ความต้านแรงดึง ความต้านการดัดโค้ง (flexural strength) และความทนความร้อน (heat resistance) ซึ่งได้มีการเปิดเผยครั้งแรกโดยทีมนงานวิจัยที่ห้องปฏิบัติการบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น คือ บริษัท โตโยต้า โดยนำมอนต์มอริลโลไนต์มาเสริมแรงให้กับไนลอน 6 เพื่อผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

2.5 ผงกาวไหม (Sericin) [29]

เซริซิน (sericin) หรือ กาวไหมเป็นโปรตีนที่อยู่รอบๆ โปรตีน Fibroin มีองค์ประกอบหลักทางเคมีเป็นโปรตีนโมเลกุลใหญ่ (macromolecular protein) ในเส้นไหมดิบประกอบด้วยเส้นใยไหม (fibroin) ประมาณ 70% และเซริซินประมาณ 19 – 28% ขึ้นกับชนิดหรือพันธุ์ไหม เช่นไหมเลี้ยงพันธุ์ *Bombyx mori* หรือ Mulberry silk จะมีกาวไหม 20 – 30% ในขณะที่ไหมป่าพันธุ์ Tussah จะมีกาวไหม 5 – 15 %



รูปที่ 2.15 เส้นไหมดิบ

2.5.1 โครงสร้างของกรดอะมิโนของเซริซิน

เพปไทด์เป็นสารที่ประกอบด้วยกรดอะมิโน 2 ตัวหรือมากกว่าที่เชื่อมต่อกันด้วยพันธะไฮโดรเจนหรือพันธะไอออนิก เซริซินเป็นโปรตีนขนาดใหญ่ ซึ่งน้ำหนักโมเลกุลแตกต่างกัน ตั้งแต่ 10 ถึง 300 กิโลดาลตัน ประกอบด้วยกรดอะมิโน 18 ชนิด ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยเซรีน (serine) และกรดแอสปาร์ติก ประมาณ 25.28% และ 20.55% ตามลำดับ ซึ่งเป็นสารประกอบที่มีโครงสร้างง่าย ๆ และปริมาณ ดังแสดงในตารางที่ 2.2 และ 2.3

ตารางที่ 2.2 โครงสร้างและปริมาณของกรดอะมิโนของโปรตีนเซรีน (กรดอะมิโนเป็นกรัมในโปรตีน 100 กรัม)

| Amino acid (%) | Structure | Amino acid (%) | Structure |
|-----------------------|--|--------------------|---|
| Aspartic acid (20.55) | $\begin{array}{c} \text{NH}_2 \\ \\ \text{HOOCCH}_2\text{CHCOOH} \end{array}$ | Methionine (0.00) | $\begin{array}{c} \text{NH}_2 \\ \\ \text{CH}_3-\text{S}-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CHCOOH} \end{array}$ |
| Threonine (7.96) | $\begin{array}{c} \text{NH}_2 \\ \\ \text{CH}_3\text{CHCHCOOH} \\ \\ \text{OH} \end{array}$ | Isoleucine (0.88) | $\begin{array}{c} \text{NH}_2 \\ \\ \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHCHCOOH} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$ |
| Serine (25.28) | $\begin{array}{c} \text{NH}_2 \\ \\ \text{HOCH}_2\text{CHCOOH} \end{array}$ | Leucine (1.36) | $\begin{array}{c} \text{NH}_2 \\ \\ \text{CH}_3\text{CHCH}_2\text{CHCOOH} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$ |
| Glutamic acid (7.90) | $\begin{array}{c} \text{NH}_2 \\ \\ \text{HOOCCH}_2\text{CH}_2\text{CHCOOH} \end{array}$ | Tyrosine (4.47) | $\begin{array}{c} \text{NH}_2 \\ \\ \text{HO}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CH}_2\text{CHCOOH} \end{array}$ |
| Proline (0.00) | $\begin{array}{c} \text{CH}_2-\text{CH}_2 \\ \quad \\ \text{CH}_2 \quad \text{CH}-\text{COOH} \\ \\ \text{N} \\ \\ \text{H} \end{array}$ | Phylalanine (0.91) | $\begin{array}{c} \text{NH}_2 \\ \\ \text{C}_6\text{H}_5-\text{CH}_2\text{CHCOOH} \end{array}$ |
| Glycine (10.51) | $\begin{array}{c} \text{NH}_2 \\ \\ \text{CH}_2\text{COOH} \end{array}$ | Lysine (4.68) | $\begin{array}{c} \text{NH}_2 \\ \\ \text{H}_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CHCOOH} \end{array}$ |
| Alanine (3.97) | $\begin{array}{c} \text{NH}_2 \\ \\ \text{CH}_3\text{CHCOOH} \end{array}$ | Histidine (1.75) | $\begin{array}{c} \text{NH}_2 \\ \\ \text{HC}=\text{CCH}_2\text{CHCOOH} \\ \quad \\ \text{N} \quad \text{NH} \\ \\ \text{CH} \end{array}$ |
| Cysteine (0.72) | $\begin{array}{c} \text{NH}_2 \\ \\ \text{CH}_2\text{CHCOOH} \\ \\ \text{SH} \end{array}$ | Arginine (5.26) | $\begin{array}{c} \text{NH}_2 \\ \\ \text{H}_2\text{N}-\text{C}(\text{NH})=\text{NH}-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CHCOOH} \end{array}$ |
| Valine (3.79) | $\begin{array}{c} \text{NH}_2 \\ \\ \text{CH}_3\text{CHCHCOOH} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$ | Tryptophane (0.00) | $\begin{array}{c} \text{NH}_2 \\ \\ \text{C}_6\text{H}_4-\text{CCH}_2\text{CHCOOH} \\ \\ \text{CH} \\ \\ \text{N} \\ \\ \text{H} \end{array}$ |

ตารางที่ 2.3 การจำแนกประเภทของกรดอะมิโนของโปรตีนเซรีน

| Classification | Amino acid |
|---|--|
| Polar uncharged amino acid | <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> $\begin{array}{c} \text{COO}^- \\ \\ \text{H}_3\text{N}^+-\text{C}-\text{H} \\ \\ \text{CH}_2\text{OH} \end{array}$ <p>Serine</p> </div> <div style="text-align: center;"> $\begin{array}{c} \text{COO}^- \\ \\ \text{H}_3\text{N}^+-\text{C}-\text{H} \\ \\ \text{H}-\text{C}-\text{OH} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$ <p>Threonine</p> </div> <div style="text-align: center;"> $\begin{array}{c} \text{COO}^- \\ \\ \text{H}_3\text{N}^+-\text{C}-\text{H} \\ \\ \text{CH}_2 \\ \\ \text{SH} \end{array}$ <p>Cysteine</p> </div> </div> |
| Polar amino acids with positively charged side chains | <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> $\begin{array}{c} \text{COO}^- \\ \\ \text{H}_3\text{N}^+-\text{C}-\text{H} \\ \\ \text{CH}_2 \\ \\ \text{CH}_2 \\ \\ \text{CH}_2 \\ \\ \text{CH}_2 \\ \\ \text{NH}_3^+ \end{array}$ <p>Lysine</p> </div> <div style="text-align: center;"> $\begin{array}{c} \text{COO}^- \\ \\ \text{H}_3\text{N}^+-\text{C}-\text{H} \\ \\ \text{CH}_2 \\ \\ \text{CH}_2 \\ \\ \text{CH}_2 \\ \\ \text{NH} \\ \\ \text{C}=\text{NH}_2^+ \\ \\ \text{NH}_2 \end{array}$ <p>Arginine</p> </div> <div style="text-align: center;"> $\begin{array}{c} \text{COO}^- \\ \\ \text{H}_3\text{N}^+-\text{C}-\text{H} \\ \\ \text{CH}_2 \\ \\ \text{C}=\text{NH} \\ \quad \backslash \\ \text{H} \quad \text{N}=\text{CH} \end{array}$ <p>Histidine</p> </div> </div> |
| Polar amino acids with negatively charged side chains | <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> $\begin{array}{c} \text{COO}^- \\ \\ \text{H}_3\text{N}^+-\text{C}-\text{H} \\ \\ \text{CH}_2 \\ \\ \text{COO}^- \end{array}$ <p>Aspartate</p> </div> <div style="text-align: center;"> $\begin{array}{c} \text{COO}^- \\ \\ \text{H}_3\text{N}^+-\text{C}-\text{H} \\ \\ \text{CH}_2 \\ \\ \text{CH}_2 \\ \\ \text{COO}^- \end{array}$ <p>Glutamate</p> </div> </div> |

2.5.2 การนำไปใช้งานของเซรีน

ในระหว่างกระบวนการลอกกาวยุคใหม่ด้วยน้ำร้อนหรือสารละลายต่าง เซรีนจะหลุดออกมาได้ง่ายและย่อยสลายเป็นเซรีนเปปไทด์มีน้ำหนักโมเลกุลอยู่ในช่วงระหว่าง 10 ถึงมากกว่า 300 kDa ขึ้นกับอุณหภูมิ pH และเวลาที่ใช้ในการลอกกาวยุคใหม่ เซรีนที่มีน้ำหนักโมเลกุลน้อยกว่า 60 kDa โดยทั่วไปน้อยกว่า 5 kDa ละลายในน้ำเย็นและจะหลุดออกมาในช่วงต้นๆของการลอกกาวยุคใหม่ เซรีนที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำเช่นนี้จะมีสมบัติดูดและคายความชื้นได้ดีเยี่ยม มีสมบัติต้านการเกิดออกซิเดชัน ส่วนของเซรีนที่เหลือที่มีน้ำหนักโมเลกุลอยู่ระหว่าง 60 kDa และมากกว่า 300 kDa ละลายในน้ำเย็นไม่ดีนักแต่จะละลายได้ดีในน้ำเดือดและจะหลุดออกมาในช่วงหลังของการลอกกาวยุคใหม่ เซรีนที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูงเช่นนี้มักนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง

คุณภาพของวัสดุพอลิเมอร์ เช่นพอลิเอสเตอร์ พอลิเอไมด์ พอลิโพลิฟิน และพอลิอะคริโลไนไตรล์ ยิ่งกว่านั้นก็ยังนำไปประยุกต์ใช้กับวัสดุชีวภาพ วัสดุทางการแพทย์ วัสดุเมมเบรน และเส้นใย ฟังก์ชันแนลให้สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพได้

เราอาจกล่าวได้ว่าโปรตีนเซรีซินจากไหมมีสมบัติพิเศษต่างๆดังนี้

- ต่อต้านการเกิดออกซิเดชันส่งผลให้สามารถต้านจุลินทรีย์ ต้านแสง UV เป็นต้น
- ดูดและคายความชื้นได้ง่าย
- สามารถ cross-link, copolymerized หรือผสมกับพอลิเมอร์สังเคราะห์เพื่อปรับปรุงสมบัติต่างๆของพอลิเมอร์ให้ดีขึ้นได้

- ใช้เป็นสารเคลือบผิวสำหรับเส้นใยธรรมชาติและเส้นใยสังเคราะห์ ซึ่งวัสดุดังกล่าวสามารถนำไปใช้เป็นวัสดุที่สลายได้ทางชีวภาพ วัสดุทางการแพทย์ เมมเบรน เส้นใย และผ้าฝ้ายที่มีสมบัติพิเศษต่อการใช้งานบางประเภทเช่นการใช้ฟิล์มที่เคลือบด้วยเซรีซินเคลือบไปบนพื้นผิวของตู้เย็น เครื่องทำความเย็น รถตู้คอนเทนเนอร์ เรือที่มีห้องเย็น ก็เนื่องมาจากฟิล์มดังกล่าวมีสมบัติในการต้านการแข็งตัวของน้ำแข็ง (anti-frosting) ยิ่งกว่านั้นการใช้สารเคลือบผิวดังกล่าวเคลือบถนนหรือหลังคาก็สามารถป้องกันการกัดทำลายของน้ำแข็งและทำให้กำจัดหิมะได้ง่าย

- ฟิล์มที่ผลิตจากไฟโบรอิน และเซรีซินจากไหมมีสมบัติที่คล้ายคลึงกับแก้วตาของมนุษย์มากที่ยอมให้ออกซิเจนซึมผ่านได้อย่างดีเยี่ยม ดังนั้นจึงเป็นที่คาดหวังว่าในอนาคตฟิล์มดังกล่าวจะสามารถนำไปใช้เป็นกระจกตาเทียมได้ ในขั้นตอนการทำฟิล์มนั้นจะละลาย 1 กรัมของรังไหม (ไฟโบรอินและเซรีซินโปรตีนจากไหม) ด้วย 3 มิลลิลิตร ของ 98% ไทรฟลูออโรอะซิติกแอซิด (CF_3COOH) ได้สารที่มีลักษณะคล้ายวุ้น จากนั้นเทสารดังกล่าวลงในแม่แบบหรือ นำสารดังกล่าวไปทำให้อยู่ในรูปของฟิล์ม และด้วยกรรมวิธีที่คล้ายกับที่ได้กล่าวมาทำให้เราสามารถนำฟิล์มดังกล่าวมาผลิตเป็นคอนแทคเลนส์ หลอดเลือดเทียมที่มีความยืดหยุ่นได้

- โปรตีนจากไหมสามารถนำไปผลิตเป็นวัสดุทางชีวภาพที่มีสมบัติเป็นสารต้านการตกตะกอน (anticoagulant) โดยนำไฟโบรอินและเซรีซินของไหมมาทำปฏิกิริยา sulphonation ด้วยการเติมกรดซัลฟิวริกเข้มข้นที่ความเข้มข้น 10-90% หรือ 0.5 – 500 เท่าของปริมาณของ ไฟโบรอินหรือเซรีซินที่สกัดได้ และทำปฏิกิริยา sulphonation ที่อุณหภูมิ 20-100°C เป็นเวลาหลาย ชั่วโมง สารต้านการตกตะกอนที่ได้จากปฏิกิริยานี้มีศักยภาพพอที่จะใช้แทน heparin ซึ่งเป็นกรดอินทรีย์ที่พบในเนื้อเยื่อปอดและตับมีสมบัติทำให้เลือดแข็งตัวช้า นอกจากนี้สารต้านการตกตะกอนดังกล่าวยังสามารถนำมาใช้ในยาสีฟันและครีมโกนหนวดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ HIV

นอกจากนี้กรดอะมิโนที่เป็นองค์ประกอบหลักของเซรีซิน ซึ่งประกอบไปด้วยสารประกอบไนโตรเจนอาจจะนำมาใช้เป็นสารหน่วงไฟประเภทที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบซึ่งสารหน่วงไฟประเภทนี้ทำหน้าที่ในรูปของการเกิดอินทุมสเซนส์ (intumescent) เป็นเอกลักษณ์ที่เกิดการพองตัวเป็นชั้นของชาร์ที่มีลักษณะคล้ายโฟม ทำหน้าที่เป็นฉนวนป้องกันความร้อนและการสัมผัสกับออกซิเจนให้แก่วัสดุ สารหน่วงไฟประเภทนี้ได้แก่ เมลามีน เมลามีนไซยานูเรต เมทิลอลเมลามีน สารประกอบกัวนิดิน ยูเรีย ไซยานาไดเอไมด์ แต่เนื่องจากสารประกอบไนโตรเจนหากนำมาใช้เพียงชนิดเดียว จะไม่มีประสิทธิภาพในการหน่วงไฟที่ดี ดังนั้นจึงมีการนำสารหน่วงไฟที่มีฟอสฟอรัสและไนโตรเจนมาใช้ร่วมกัน

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Chen และคณะ [30] ได้ทำการสังเคราะห์สารหน่วงไฟ คือ poly(2-hydroxy propylene spirocyclic pentaerythritol bisphosphonate) (PPPBP) มาใช้ในการตกแต่งหน่วงไฟและการต้านทานการหลอมหยดของผ้าพอลิเอสเตอร์ จากผลการทดสอบการหน่วงไฟ และการวิเคราะห์สมบัติทางความร้อน พบว่าผ้าพอลิเอสเตอร์ที่ผ่านการตกแต่งมีความสามารถในการหน่วงไฟและต้านทานการหลอมหยดได้ดีขึ้น และจากผลวิเคราะห์สมบัติทางความร้อนด้วยเทคนิค TGA พบว่าผ้าพอลิเอสเตอร์ที่ตกแต่งหน่วงไฟมีอุณหภูมิในการสลายตัวต่ำกว่าผ้าที่ไม่ตกแต่ง

Xin และคณะ [31] ได้เตรียมสารประกอบฟอสฟอรัสโคพอลิเอสเตอร์/มอนต์มอริลโลไนต์ นาโนคอมพอสิต (PET-co-HPPPA/O-MMT) เพื่อให้มีคุณสมบัติในด้านการหน่วงไฟ โดยทำการสังเคราะห์ PET-co-HPPPA/O-MMT ด้วย terephthalic acid, ethylene glycol, 2carboxyethyl (phenylphosphinic) acid (HPPPA) และมอนต์มอริลโลไนต์ (O-MMT) โดยวิธี in situ intercalation polycondensation และทำการทดสอบหน่วงไฟพบว่า PET-co-HPPPA/O-MMT มีความสามารถในการหน่วงไฟเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณมอนต์มอริลโลไนต์เพิ่มขึ้น

Mayu และคณะ [32] ได้เตรียมนาโนคอมพอสิตระหว่างออร์กาโนเคลย์ (Closite 20A) สารหน่วงไฟ (decabromodiphenyl ether, DB และ antimony trioxide, AO) และ PMMA พบว่าพอลิเมอร์และสารหน่วงไฟมีความสามารถในการเข้ากันได้ดี และ PMMA/DB/AO มีความสามารถในการหน่วงไฟแต่ไม่สามารถต้านทานการหลอมหยดได้ ส่วน PMMA/DB/AO/Closite 20A (70/20/5/5) มีความสามารถในการหน่วงไฟและต้านทานการหลอมหยดได้ และยังมีชาร์เกิดขึ้นอีกด้วย

Bourbigot และคณะ [33] ได้ทำการเตรียมนาโนคอมพอสิตของไนลอน 6 และเคลย์ด้วยวิธี melt blending ได้โครงสร้างนาโนคอมพอสิตแบบแยกออก (exfoliate) และนำนาโนคอมพอสิต

ที่เตรียมได้ไปฉีดเป็นเส้นใยด้วยกระบวนการปั่นหลอม (melt spinning) ได้เป็นเส้นใยยาวและนำไปถักเป็นผ้าฝ้าย และจากการวิเคราะห์สมบัติทางความร้อนพบว่านาโนคอมพอสิตระหว่างไนลอน 6 และเคลย์มีความคงทนต่อความร้อนที่ดีกว่าไนลอน 6 และยังคงมีความคงทนต่อการซักได้ดี และราคาถูกรอีกด้วย

Song และคณะ [34] ได้ศึกษาเกี่ยวกับการเตรียมนาโนคอมพอสิตจากพอลิอีเทอร์ออร์กาโนเคลย์ (OMT) ฟีนิลเมทาไธโอไซยาเนต ไดโกลคอล กลีเซอริน และสารหน่วงไฟ (MPP) เพื่อให้มีสมบัติหน่วงไฟ ในการศึกษาครั้งนี้ได้เตรียมนาโนคอมพอสิตแบบ PU/OMT PU/MPP PU/OMT/MPP และ PU พบว่านาโนคอมพอสิตที่มีออร์กาโนเคลย์และสารหน่วงไฟจะมีความคงทนต่อความร้อนและสมบัติเชิงกลที่ดีที่สุด และมีสมบัติด้านการหน่วงไฟที่ดี โดยมีปริมาณชาร์เพิ่มขึ้น

Araújo และคณะ [35] ศึกษา นาโนคอมพอสิตระหว่างพอลิเอทิลีน (PE) มอนต์มอริลโลไนต์ที่ผ่านการดัดแปรด้วยเกลือควอเทอร์นารีแอมโมเนียม (OMMT) ด้วยวิธี melt intercalation ปริมาณมอนต์มอริลโลไนต์ที่ใช้คือ 3% และตัวอย่างมอนต์มอริลโลไนต์ได้จาก Barzilian โดยดัดแปรมอนต์มอริลโลไนต์ด้วยเกลือควอเทอร์นารีแอมโมเนียมต่างชนิดกัน ศึกษาโครงสร้างของมอนต์มอริลโลไนต์ดัดแปรด้วยเทคนิค XRD และ SEM และศึกษาการกระจายตัวและสัณฐานวิทยาของมอนต์มอริลโลไนต์ในพอลิเอทิลีน ด้วยเทคนิค XRD และ TEM สมบัติทางความร้อนและสมบัติการหน่วงไฟวิเคราะห์ด้วยเทคนิค TGA และ horizontal burning tests ตามมาตรฐาน UL 94 พบว่า PE/OMMT มีความสามารถในการหน่วงไฟได้ดีกว่าพอลิเอทิลีน เนื่องจาก PE/OMMT ไม่เกิดการหลอมหยดและมีอัตราการลุกไหม้ต่ำกว่าพอลิเอทิลีนที่ไม่ผสม มอนต์มอริลโลไนต์ดัดแปร (OMMT)

Xu และคณะ [36] ที่ได้ศึกษาการสลายตัวด้วยความร้อนในอากาศของผ้าป่านที่ตกแต่งหน่วงไฟด้วยสารหน่วงไฟที่มีฟอสฟอรัส และไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ โดยใช้เทคนิค DTA และ TGA ในช่วงอุณหภูมิห้องถึง 600 องศาเซลเซียสภายใต้สภาวะออกซิเจน พบว่ามีค่า limiting oxygen index (LOI) และปริมาณชาร์สูง แสดงถึงความสามารถในการหน่วงไฟเพิ่มขึ้น โดยฟอสฟอรัสมีผลต่อการเกิดชาร์ซึ่งการสลายตัวขั้นที่สองจะมีอุณหภูมิต่ำลง และไนโตรเจนจะช่วยให้เกิดการดีฟอสฟอริเลชัน และเป็นตัวเร่งกรดให้เกิดการสลายน้ำเพื่อสร้างชาร์ให้มากขึ้น ดังนั้นผ้าที่ผ่านการตกแต่งหน่วงไฟจะเกิดการสลายตัวที่อุณหภูมิต่ำลง เมื่ออุณหภูมิที่เกิดการสลายตัวมากที่สุดลดลง เกิดชาร์มากขึ้น นอกจากนี้ยังทำให้ค่า E_a ลดลง และความสามารถในการเผาไหม้ลดลงอีกด้วย

บทที่ 3

วิธีการทดลอง

3.1 วัสดุและสารเคมี

1. ผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวน ผลิตโดยกรรมวิธี Thermal bonding น้ำหนักผ้าต่อพื้นที่ 42.5 กรัมต่อตารางเมตร หนา 0.18 มิลลิเมตร
(ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท เทยีนโพลีเอสเตอร์ จำกัด)
2. เบนโทไนต์ แมคเจล SAC เกรด ขนาดอนุภาคสามารถผ่านตะแกรงขนาด 200 mesh ได้มากกว่า 80% โดยมีองค์ประกอบต่างๆ แสดงดังตารางที่ 3.1
(ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัทไทยนิปปอนเคมีภัณฑ์ จำกัด)

ตารางที่ 3.1 องค์ประกอบของเบนโทไนต์

| องค์ประกอบของเบนโทไนต์ | ปริมาณ (%) โดยน้ำหนัก |
|--------------------------------|-----------------------|
| SiO ₂ | 65-67 |
| Al ₂ O ₃ | 13-17 |
| Fe ₂ O ₃ | 1-2 |
| MgO | 2-3 |
| Na ₂ O | 1.5-2.5 |
| CaO | 1.5-2.5 |
| K ₂ O | 0.4-0.8 |
| TiO ₂ | 0.2-0.3 |

3. ผงกาวยใหม่ น้ำหนักโมเลกุล 10-300 กิโลดาลตัน
(จากบริษัท จุลใหม่ไทย จำกัด)
4. สารประกอบฟอสฟอรัสที่ใช้คือเกลือแอมโมเนียมฟอสเฟต ได้แก่ แอมโมเนียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต (NH₄•H₂PO₄) และไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต ((NH₄)₂HPO₄) เกรดวิเคราะห์
(จากบริษัท Wako Pure Chemical Industries Ltd.)

3.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง


เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานวิจัย แสดงในตารางที่ 3.2

ตารางที่ 3.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

| | ชื่อเครื่องมือ | รุ่น / บริษัทผู้ผลิต |
|---|--|--|
| 1 | เครื่องจุ่มอัด (Padder) | Labtec. NewAve Lab equipment Co.,Ltd. |
| 2 | ตู้อบ (isotemperature oven) | Fisher Scientific |
| 3 | เครื่องทดสอบหาอัตราเร็วและพฤติกรรมในการลุกไหม้ไฟของเปลวไฟแนว 45 องศา | Atlas 45° Automatic Flammability Tester/ Atlas Chicago Illinois, USA |
| 4 | เครื่องฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรดสเปกโตรมิเตอร์ (Fourier transform infrared spectrophotometer , FTIR) | NICOLET 6700 FT-IR Spectrometer / Thermo Fisher Scientific Inc. |
| 5 | เครื่องเทอโมกราวิเมตริกแอนาไลซิส (Thermogravimetric analysis, TGA) | Mettler Toledo TGA/STDA 851°/ Greifensee, Switzerland |
| 6 | ดิฟเฟอเรนเชียลสแกนนิ่งแคลอริมิเตอร์ (Differential Scanning Calorimeter, DSC) | Mettler Toledo DSC822° |
| 7 | เครื่องทดสอบความแข็งกระด้างของผ้า | Cantilever Tester |
| 8 | กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหวระบบดิจิทัล | Sony cybershot รุ่น DSC-T20 |

3.3 การดำเนินงานวิจัย

ขั้นตอนในการทดลองสำหรับงานวิจัยนี้แสดงได้ด้วยแผนภาพดังรูปที่ 3.1



รูปที่ 3.1 ขั้นตอนการทดลอง

3.4 การศึกษาภาวะที่เหมาะสมที่ใช้ในการตกแต่งหน้าวงไฟฟ้าพอลิเอสเทอร์นอนวูฟเวน

3.4.1 การตกแต่งหน้าวงไฟฟ้าพอลิเอสเทอร์นอนวูฟเวนด้วยเบนโทไนด์ ผงขาวไหม และ สารประกอบฟอสฟอรัส

3.4.1.1 การเตรียมสารหน้าวงไฟ

1) การเตรียมสารแขวนลอยเบนโทไนด์ โดยเตรียมเบนโทไนด์ในปริมาณที่แตกต่างกัน คือ 1, 3, 5, 7 และ 10 กรัม ในน้ำกลั่นปริมาณ 100 มิลลิลิตร กวนให้ละลาย เป็นเวลา 20 นาที

2) การเตรียมสารแขวนลอยเบนโทไนด์กับสารประกอบฟอสฟอรัส

- เตรียมสารแขวนลอยเบนโทไนด์ โดยเตรียมเบนโทไนด์ในปริมาณที่แตกต่างกัน คือ 1, 3, 5, 7 และ 10 กรัม ในน้ำกลั่นปริมาณ 70 มิลลิลิตร กวนให้เข้ากัน เป็นเวลา 20 นาที

- ละลายสารประกอบฟอสฟอรัส ได้แก่ แอมโมเนียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต และ ไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต ปริมาณ 3 กรัม ในน้ำกลั่นปริมาณ 30 มิลลิลิตร กวนให้ละลาย

- นำสารที่เตรียมได้ทั้งสองข้างต้นมาผสมกัน

3) การเตรียมสารละลายผงขาวไหม โดยละลายผงขาวไหมในปริมาณที่แตกต่างกัน คือ 1, 3, 5, 7 และ 10 กรัม ในน้ำกลั่นปริมาณ 100 มิลลิลิตร กวนให้ละลายที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที พักไว้ให้เย็น

4) การเตรียมสารละลายผงขาวไหมกับสารประกอบฟอสฟอรัส

- ละลายผงขาวไหมในปริมาณที่แตกต่างกัน คือ 1, 3, 5, 7 และ 10 กรัม ในน้ำกลั่นปริมาณ 70 มิลลิลิตร กวนให้ละลายที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที พักไว้ให้เย็น

- ละลายสารประกอบฟอสฟอรัส ได้แก่ แอมโมเนียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต และ ไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต ปริมาณ 3 กรัม ในน้ำกลั่นปริมาณ 30 มิลลิลิตร กวนให้ละลาย

- นำสารที่เตรียมได้ทั้งสองข้างต้นมาผสมกัน

5) การเตรียมสารละลายผงขาวใหม่กับเบนโทไนด์

- ละลายผงขาวใหม่ในปริมาณที่แตกต่างกัน คือ 1, 3, 5, 7 และ 9 กรัม ในน้ำกลั่นปริมาณ 50 มิลลิลิตร กวนให้ละลายที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที พักไว้ให้เย็น

- เตรียมสารแขวนลอยเบนโทไนด์ โดยเตรียมเบนโทไนด์ในปริมาณที่แตกต่างกัน คือ 1, 3, 5, 7 และ 9 กรัม ในน้ำกลั่นปริมาณ 50 มิลลิลิตร กวนให้เข้ากัน เป็นเวลา 20 นาที

- นำสารที่เตรียมได้ทั้งสองข้างต้นมาผสมกัน

6) การเตรียมสารละลายสารประกอบฟอสฟอรัสได้แก่ แอมโมเนียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต และไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต โดยละลายแอมโมเนียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต และไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟตปริมาณ 3 กรัม ในน้ำกลั่นปริมาณ 100 มิลลิลิตร โดยสูตรการตกแต่งห่วงไฟฟ้าพอลิเอสเทอร์นอนวูฟเวนที่ความเข้มข้นต่างๆ กันแสดงดังตารางที่ 3.3

ตารางที่ 3.3 สูตรการตกแต่งห่วงไฟฟ้าพอลิเอสเทอร์นอนวูฟเวนที่ความเข้มข้นต่างๆ กัน (% น้ำหนัก/ปริมาตร)

| สูตรการตกแต่ง | เบนโทไนด์ | ผงขาวใหม่ | $\text{NH}_4 \cdot \text{H}_2\text{PO}_4$ | $(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$ |
|---------------|-----------|-----------|---|-------------------------------|
| untreated | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B1 | 1 | | | |
| B3 | 3 | | | |
| B5 | 5 | | | |
| B7 | 7 | | | |
| B10 | 10 | | | |
| B1MA3 | 1 | | 3 | |
| B3MA3 | 3 | | 3 | |
| B5MA3 | 5 | | 3 | |
| B7MA3 | 7 | | 3 | |
| B10MA3 | 10 | | 3 | |

ตารางที่ 3.3 (ต่อ)

| สูตรการตกแต่ง | เบนโทไนต์ | ผงขาวไหม | $\text{NH}_4 \cdot \text{H}_2\text{PO}_4$ | $(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$ |
|---------------|-----------|----------|---|-------------------------------|
| B1DA3 | 1 | | | 3 |
| B3DA3 | 3 | | | 3 |
| B5DA3 | 5 | | | 3 |
| B7DA3 | 7 | | | 3 |
| B10DA3 | 10 | | | 3 |
| S1 | | 1 | | |
| S3 | | 3 | | |
| S5 | | 5 | | |
| S7 | | 7 | | |
| S10 | | 10 | | |
| S1MA3 | | 1 | 3 | |
| S3MA3 | | 3 | 3 | |
| S5MA3 | | 5 | 3 | |
| S7MA3 | | 7 | 3 | |
| S10MA3 | | 10 | 3 | |
| S1DA3 | | 1 | | 3 |
| S3DA3 | | 3 | | 3 |
| S5DA3 | | 5 | | 3 |
| S7DA3 | | 7 | | 3 |
| S10DA3 | | 10 | | 3 |
| S1B9 | 9 | 1 | | |
| S3B7 | 7 | 3 | | |
| S5B5 | 5 | 5 | | |
| S7B3 | 3 | 7 | | |
| S9B1 | 1 | 9 | | |
| MA3 | | | 3 | |
| DA3 | | | | 3 |

3.4.1.2. การจุ่มอัดผ้า

1) นำผ้าพอลิเอสเตอร์ขนาด 20x20 เซนติเมตร มาเข้าตู้ดูดความชื้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง จากนั้นนำผ้าออกมาซึ่งน้ำหนักก่อนการจุ่มอัด หลังจากนั้นทำการจุ่มอัดด้วยสารแขวนลอยเบนโทไนด์ที่ความเข้มข้นต่างๆ ให้มี % pick up 80-90 โดยใช้สูตรในการคำนวณดังนี้

$$\% \text{ pick up} = \frac{W_1 - W_0}{W_0} \times 100 \quad \dots\dots\dots(3.1)$$

โดยที่ W_0 = น้ำหนักผ้าก่อนการตกแต่งหนองไฟ

W_1 = น้ำหนักผ้าหลังการจุ่มอัด

2) นำผ้าที่ผ่านการจุ่มอัดไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 นาที

3) นำผ้าเข้าตู้ดูดความชื้นเป็นเวลา 24 ชั่วโมง แล้วนำผ้ามาชั่งน้ำหนักเพื่อคำนวณหา % add on โดยใช้สูตรในการคำนวณดังนี้

$$\% \text{ add on} = \frac{W_2 - W_0}{W_0} \times 100 \quad \dots\dots\dots(3.2)$$

โดยที่ W_0 = น้ำหนักผ้าก่อนการตกแต่งหนองไฟ

W_2 = น้ำหนักผ้าหลังการตกแต่งหนองไฟ

3.5 การศึกษาพฤติกรรมการติดไฟ การลามไฟ และการหลอมหยดบนผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวน

วัตถุประสงค์ของการทดสอบนี้เพื่อศึกษาพฤติกรรมการติดไฟ การลามไฟ และการหลอมหยดของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ผ่านการตกแต่งในแนว 45 องศา โดยการศึกษาดังกล่าวจะทำการสังเกตพฤติกรรมการติดไฟ การลามไฟ และการหลอมหยดจากกล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว

3.5.1 วิธีการทดสอบ

เตรียมผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนขนาดความกว้าง 5 เซนติเมตร และความยาว 16.5 เซนติเมตร ตามมาตรฐาน ASTM D 1230 และวิธีการทดสอบของเครื่องทดสอบ Atlas 45° Automatic Flammability Tester แสดงดังรูปที่ 3.2 ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์จุดไฟมาตรฐาน Rack สำหรับยึดผ้าที่จะทำการทดสอบ และอุปกรณ์จับเวลาอัตโนมัติ (งานวิจัยนี้ทำการทดสอบที่อุณหภูมิ 28 ± 2 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 50 ± 2 โดยกำหนดเวลาที่ใช้ในการจุดไฟนาน 5 วินาที และมีการปูพื้นด้านล่างของเครื่องทดสอบด้วยแผ่นสำลีทางการแพทย์หนัก 694.6 มิลลิกรัม มีขนาดพื้นที่ 64 ตารางเซนติเมตรหนา 0.5 เซนติเมตร เพื่อสังเกตการติดไฟของแผ่นสำลีหากเกิดการหลอมหยด)



รูปที่ 3.2 เครื่อง Atlas 45° Automatic Flammability Tester

นำผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ยึดด้วย Rack มาทำการทดสอบ โดยวาง Rack บนเครื่องทดสอบด้วยมุมเอียง 45 องศา หลังจากนั้นจุดไฟให้ได้ความยาว 5/8 นิ้ว บนบริเวณพื้นผิวเหนือปลายผ้าด้านล่าง 19 มิลลิเมตร เป็นเวลา 5 วินาที และบันทึกเวลาที่เปลวไฟเคลื่อนที่โดยบันทึกเวลาตั้งแต่นำแหล่งต้นไฟออกจนเปลวไฟดับ จะทำการทดสอบอย่างน้อย 3 ครั้ง แล้วนำมาหาค่าเฉลี่ย สังเกตการคุ้แดงหลังเปลวไฟดับ และสังเกตการลามไฟและการหลอมหยดบนลำไส้ทางการแพทย์ที่รองด้านล่างของเครื่องทดสอบ

3.6 การวิเคราะห์โครงสร้างทางเคมีของผ้าพอลิเอสเตอร์ที่ไม่ผ่านและผ่านการตกแต่ง ห่วงไฟด้วยเทคนิค ATR-FTIR

เพื่อทำการวิเคราะห์โครงสร้างทางเคมีของผ้าพอลิเอสเตอร์ที่ไม่ผ่านและผ่านการตกแต่งห่วงไฟ โดยใช้เครื่องฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรมิเตอร์ (Fourier transform infrared spectrometer, FTIR) แสดงดังรูปที่ 3.3 โดยนำผ้าที่ไม่ผ่านและผ่านการตกแต่งห่วงไฟมาทำการหาแถบการดูดกลืนที่เกิดจากหมู่ฟังก์ชันต่างๆ ด้วยเทคนิค ATR ซึ่งสามารถบอกถึงโครงสร้างทางเคมีของสารได้



รูปที่ 3.3 เครื่อง Fourier transform infrared spectrometer (FTIR)

3.7 การวิเคราะห์สมบัติทางความร้อนของผ้าพอลิเอสเตอร์ที่ไม่ผ่านและผ่านการตกแต่ง ห่วงไฟ

Thermogravimetric analysis (TGA)

การวิเคราะห์เสถียรภาพทางความร้อนด้วยเทคนิคเทอร์โมกราวิเมตริกแอนาไลซิส (Thermogravimetric analysis, TGA) เพื่อศึกษาอุณหภูมิในการสลายตัวของสารเคมีที่ทำ การตกแต่งห่วงไฟบนผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวน รวมทั้งหาปริมาณที่เหลืออยู่ของสารเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น การทดสอบใช้เครื่อง Thermogravimetric analysis รุ่น METTLER TOLEDO TGA/SDTA 851° แสดงดังรูปที่ 3.4 โดยเตรียมผ้าปริมาณ 5 มิลลิกรัม สำหรับอุณหภูมิที่ใช้ในการศึกษาอยู่ในช่วง 30-600 องศาเซลเซียส และให้อัตราความร้อน (heating rate) 20 องศาเซลเซียส/นาที ภายใต้บรรยากาศออกซิเจนที่ไหลด้วยอัตราเร็ว (gas flow rate) 20 มิลลิลิตร/นาที



รูปที่ 3.4 เครื่อง Thermogravimetric analysis (TGA)

Differential scanning calorimetry (DSC)

การวิเคราะห์สมบัติทางความร้อนด้วยเทคนิคดิฟเฟอเรนเชียลสแกนนิ่งคาลอริเมทรี (Differential scanning calorimetry, DSC) เพื่อศึกษาอุณหภูมิในการหลอมเหลวของผ้าพอลิเอสเตอร์ที่ผ่านการตกแต่งห่วงไฟ การทดสอบใช้เครื่อง Differential scanning calorimeter รุ่น METTLER TOLEDO DSC822° แสดงดังรูปที่ 3.5 โดยตัดผ้าเป็นชิ้นเล็กๆ จากนั้นบรรจุลงใน aluminium crucible สำหรับอุณหภูมิที่ใช้ในการศึกษาอยู่ในช่วง 30-300 องศาเซลเซียส โดยเพิ่มอุณหภูมิจาก 30 องศาเซลเซียส ถึง 300 องศาเซลเซียส และลดอุณหภูมิจาก 300 องศาเซลเซียส ถึง 30 องศาเซลเซียส และจากนั้นเพิ่มอุณหภูมิขึ้นอีกครั้งจาก 30 องศาเซลเซียส ถึง 300 องศา

เซลเซียส ด้วยอัตราการเพิ่มและการลดอุณหภูมิเท่ากับ 20 องศาเซลเซียส/นาที ทดสอบภายใต้บรรยากาศไนโตรเจน



รูปที่ 3.5 เครื่อง Differential scanning calorimetry (DSC)

3.8 การศึกษาสัณฐานวิทยาของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM)

การวิเคราะห์สัณฐานวิทยาเพื่อแสดงให้เห็นพื้นผิวและลักษณะของเส้นใยที่ผ่านการตกแต่งหนองไฟ ขั้นตอนการทดสอบทำได้โดยนำผ้าที่ผ่านการตกแต่งหนองไฟขนาดความกว้าง 1 เซนติเมตร และความยาว 1 เซนติเมตร มาทำการเคลือบทองด้วย sputter-coater โดยทองจะถูกทำให้แตกตัวเพื่อให้เกิดการนำไฟฟ้าขณะตรวจสอบในภาวะที่เป็นสุญญากาศ โดยใช้เครื่อง Scanning electron microscope (SEM) รุ่น JEOL JSM-6480LV แสดงดังรูปที่ 3.6



รูปที่ 3.6 เครื่อง Scanning electron microscope (SEM)

3.9 การศึกษาความแข็งกระด้างของผ้า

เพื่อศึกษาผลของของเบนโทไนต์ ผงกาวยใหม่ และสารประกอบฟอสฟอรัสที่ใช้เป็นสารหน่วงไฟว่ามีผลต่อความแข็งกระด้างของผ้ามากน้อยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับผ้าที่ไม่ผ่านการตกแต่ง ทำการทดสอบตามมาตรฐาน JIS 1096:1999 METHOD A (45° CANTILEVER METHOD) ด้วยเครื่อง CANTILEVER TESTER แสดงดังรูปที่ 3.7 วิธีการทดสอบทำได้โดย เตรียมผ้าขนาดความกว้าง 2 เซนติเมตร และความยาว 15 เซนติเมตร จากนั้นวางผ้าที่เครื่องทดสอบจัดผ้าให้อยู่ในแนวเดียวกันกับไม้บรรทัดหลังจากนั้นค่อยๆ เลื่อนผ้าให้ปลายผ้าโค้งตกลงมาในแนว 45° และอ่านค่าที่ไม้บรรทัดหน่วยเป็นมิลลิเมตร ทำการทดสอบซ้ำ 5 ซ้ำตัวอย่าง ถ้าค่าความกระด้าง (มิลลิเมตร) ที่ได้มีค่ามากกว่าผ้าที่ไม่ผ่านการตกแต่งแสดงว่าผ้ามีความกระด้างขึ้น



รูปที่ 3.7 เครื่อง CANTILEVER TESTER

บทที่ 4

ผลการทดลองและวิจารณ์ผลการทดลอง

4.1 พฤติกรรมการติดไฟ การลามไฟ และการหลอมหยดของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวน แนว 45 องศา

4.1.1 ผลของเบนโทไนต์และเกลือแอมโมเนียมฟอสเฟต

พฤติกรรมการติดไฟ การลามไฟและการหลอมหยดของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ไม่ผ่านและผ่านการตกแต่งด้วยเบนโทไนต์ และเกลือแอมโมเนียมฟอสเฟต และภาพของผ้าพอลิเอสเตอร์ภายหลังการทดสอบการติดไฟในแนว 45 องศา ในรูปที่ 4.1 และ 4.2 แสดงให้เห็นชัดเจนว่าผ้าพอลิเอสเตอร์ที่ไม่ผ่านการตกแต่งเมื่อติดไฟแล้วได้เกิดการหลอมหยดที่ทำให้แผ่นสำลือรองรับเกิดลุกไหม้อย่างรุนแรงแตเมื่อนำมาตกแต่งด้วยเบนโทไนต์พบว่าเมื่อปริมาณเบนโทไนต์เพิ่มขึ้นผ้ายังคงมีการหลอมหยดและทำให้แผ่นสำลือลุกไหม้ได้แต่เมื่อปริมาณเบนโทไนต์เพิ่มขึ้นถึง 10 เปอร์เซ็นต์ผ้ายังคงลุกไหม้ แต่ไม่เกิดการหลอมหยด เนื่องจากเบนโทไนต์มีสมบัติทนความร้อนสูงได้ดี เพราะมีชั้นซิลิเกตที่เป็นฉนวนที่ดีและเมื่อเผาไหม้จะทำให้เกิดขาร์ [35]

อย่างไรก็ตามเมื่อตกแต่งผ้าพอลิเอสเตอร์ด้วยเบนโทไนต์กับเกลือแอมโมเนียมฟอสเฟต ได้แก่ แอมโมเนียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต และไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต พบว่าพฤติกรรมการติดไฟเปลี่ยนแปลงไป โดยผ้าพอลิเอสเตอร์ที่ตกแต่งด้วยเบนโทไนต์ 1 และ 3 เปอร์เซ็นต์ กับแอมโมเนียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต 3 เปอร์เซ็นต์ ไม่เกิดการลามไฟ ไฟดับเองได้เมื่อนำแหล่งต้นไฟออกและไม่เกิดการหลอมหยด แต่เมื่อปริมาณเบนโทไนต์เพิ่มขึ้นผ้าติดไฟและเกิดการลามไฟนานกว่าผ้าที่ไม่ได้ผ่านการตกแต่ง และยังเกิดการหลอมหยดลงมาทำให้แผ่นสำลือลุกไหม้ค่อนข้างรุนแรงอีกด้วย

สำหรับผ้าพอลิเอสเตอร์ที่ตกแต่งด้วยเบนโทไนต์ผสมกับไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต ก็มีพฤติกรรมการติดไฟเช่นเดียวกันกับที่ผสมกับแอมโมเนียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต โดยผ้าพอลิเอสเตอร์ที่ตกแต่งด้วยเบนโทไนต์ 1 และ 3 เปอร์เซ็นต์ กับไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต 3 เปอร์เซ็นต์ ติดไฟแต่ไฟก็ดับเองได้เมื่อเอาแหล่งต้นไฟออก แต่เมื่อปริมาณเบนโทไนต์เพิ่มขึ้นผ้าติดไฟและเกิดการลามไฟนานกว่าผ้าที่ไม่ได้ผ่านการตกแต่ง และยังเกิดการหลอมหยดลงมาทำให้แผ่นสำลือลุกไหม้ค่อนข้างรุนแรง แต่เมื่อตรวจดูภาพการเผาไหม้และภาพของผ้าพอลิเอสเตอร์ที่เหลือหลังจากการทดสอบแล้วในรูปที่ 4.2 พบว่าปริมาณเบนโทไนต์ที่ผสมเพียง

1 เปอร์เซ็นต์ จะให้ผลดีกว่า 3 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากบริเวณที่ผ้าหลอมมีพื้นที่น้อยกว่า นั่นคือเปลวไฟดับได้เองเร็วกว่า

โดยสรุปแล้วปริมาณเบนโทไนต์ที่เพิ่มขึ้นสามารถต้านการหลอมหยดได้แต่ไม่ได้ทำให้ผ้าหน่วงไฟเพิ่มขึ้นในทางกลับกันทำให้ผ้าติดไฟและไฟลามนานกว่าผ้าที่ไม่ได้ผ่านการตกแต่ง นอกจากนี้ผ้าที่ตกแต่งด้วยเบนโทไนต์ 10 เปอร์เซ็นต์หลังจากผ้าเผาไหม้จนหมดมีซาร์เกิดขึ้นเล็กน้อย ส่วนผ้าที่ผ่านการตกแต่งด้วยเบนโทไนต์กับเกลือแอมโมเนียมทั้งสองชนิด ปริมาณเบนโทไนต์ที่เพิ่มขึ้นไม่ได้ทำให้ผ้าหน่วงไฟเพิ่มขึ้นและยังเกิดการหลอมหยดทำให้แผ่นสำลีลูกไหม้ นอกจากนี้ยังพบว่าผ้าที่ตกแต่งด้วยสารละลายเบนโทไนต์มากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ไม่เหมาะที่จะนำมาตกแต่งผ้าเพราะมีความหนืดสูงเกินไป

| สูตร | 3 วินาที | 5 วินาที | 7 วินาที | 10 วินาที |
|-----------|---|---|--|---|
| untreated |  |  |  |  |
| | ผ้าลุกติดไฟ และหดหนีเปลวไฟ มีควันสีดำเล็กน้อย และเกิดการหลอมหยดมีลักษณะเป็นของแข็ง เพราะสีดำ และติดไฟบนวัสดุที่รองอยู่ด้านล่าง | | | |
| B1 |  |  |  |  |
| | ผ้าลุกติดไฟ และหดหนีเปลวไฟ เกิดการลุกไหม้อย่างรุนแรง มีควันสีดำเล็กน้อย และเกิดการหลอมหยดมีลักษณะเป็นของแข็งเพราะสีดำ และติดไฟบนวัสดุที่รองอยู่ด้านล่าง | | | |

















รูปที่ 4.1 ภาพพฤติกรรมติดไฟ การลามไฟ และการหลอมหยดของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ไม่ผ่านและผ่านการตกแต่งหน่วงไฟด้วยเบนโทไนต์และเบนโทไนต์กับเกลือแอมโมเนียมฟอสเฟต ณ เวลาแตกต่างกันหลังจากเริ่มจุดไฟ (เวลาจุดไฟ 5 วินาที)

| สูตร | 3 วินาที | 5 วินาที | 7 วินาที | 10 วินาที |
|------|--|---|--|---|
| B3 |  |  |  |  |
| | <p>ผ้าลุกติดไฟ และหดหนีเปลวไฟ เกิดการลุกไหม้อย่างรุนแรง มีควันสีดำเล็กน้อย และเกิดการหลอมหยดมีลักษณะเป็นของแข็งเปราะสีดำ และติดไฟบนวัสดุที่รองอยู่ด้านล่าง</p> | | | |
| B5 |  |  |  |  |
| | <p>ผ้าลุกติดไฟ และหดหนีเปลวไฟ เกิดการลุกไหม้อย่างรุนแรง มีควันสีดำเล็กน้อย และเกิดการหลอมหยดมีลักษณะเป็นของแข็งเปราะสีดำ และติดไฟบนวัสดุที่รองอยู่ด้านล่าง</p> | | | |
| B7 |  |  |  |  |
| | <p>ผ้าลุกติดไฟ และหดหนีเปลวไฟ เกิดการลุกไหม้อย่างรุนแรง มีควันสีดำเล็กน้อย และเกิดการหลอมหยดมีลักษณะเป็นของแข็งเปราะสีดำ และติดไฟบนวัสดุที่รองอยู่ด้านล่าง</p> | | | |
| B10 |  |  |  |  |
| | <p>ผ้าลุกติดไฟ และเกิดการลุกไหม้อย่างรุนแรง มีควันสีเทาดำเล็กน้อย ผ้าไม่เกิดการหลอมหยด เมื่อไฟไหม้ผ้าหมดเกิดชาร์ล็กเล็กน้อย</p> | | | |

รูปที่ 4.1 (ต่อ)

| สูตร | 3 วินาที | 5 วินาที | 7 วินาที | 10 วินาที |
|-------|---|---|--|---|
| B1MA3 |  |  |  |  |
| | ผ้าลุกติดไฟ และหดหนีเปลวไฟ ผ้าไม่เกิดการหลอมหยด | | | |
| B3MA3 |  |  |  |  |
| | ผ้าลุกติดไฟ และหดหนีเปลวไฟ มีควันสีเทาดำเล็กน้อย และเกิดการหลอมหยดมีลักษณะเป็นของแข็งสีดำ และติดไฟบนวัสดุที่รองอยู่ด้านล่าง | | | |
| B5MA3 |  |  |  |  |
| | ผ้าลุกติดไฟ และหดหนีเปลวไฟ มีควันสีเทาดำเล็กน้อย และเกิดการหลอมหยดมีลักษณะเป็นของแข็งสีดำ และติดไฟบนวัสดุที่รองอยู่ด้านล่าง | | | |
| B7MA3 |  |  |  |  |
| | ผ้าลุกติดไฟ และหดหนีเปลวไฟ มีควันสีเทาดำเล็กน้อย และเกิดการหลอมหยดมีลักษณะเป็นของแข็งสีดำ และติดไฟบนวัสดุที่รองอยู่ด้านล่าง | | | |


รูปที่ 4.1 (ต่อ)

| สูตร | 3 วินาที | 5 วินาที | 7 วินาที | 10 วินาที |
|--------|--|---|--|---|
| B10MA3 |  |  |  |  |
| | <p>ผ้าลูกติดไฟ และหดหนีเปลวไฟ มีควันสีเทาดำเล็กน้อย และเกิดการหลอมหยดมีลักษณะเป็นของแข็งสีดำ และติดไฟบนวัสดุที่รองอยู่ด้านล่าง</p> | | | |
| B1DA3 |  |  |  |  |
| | <p>ไฟดับเองได้ทันทีเมื่อนำแหล่งต้นไฟออก</p> | | | |
| B3DA3 |  |  |  |  |
| | <p>ผ้าลูกติดไฟ หดหนีเปลวไฟ และไม่เกิดการหลอมหยด</p> | | | |
| B5DA3 |  |  |  |  |
| | <p>ผ้าลูกติดไฟ และหดหนีเปลวไฟ มีควันสีเทาดำเล็กน้อย และเกิดการหลอมหยดมีลักษณะเป็นของแข็งสีดำ และติดไฟบนวัสดุที่รองอยู่ด้านล่าง</p> | | | |

รูปที่ 4.1 (ต่อ)

| สูตร | 3 วินาที | 5 วินาที | 7 วินาที | 10 วินาที |
|--------|--|---|--|---|
| B7DA3 |  |  |  |  |
| | <p>ผ้าลุกติดไฟ และหดหนีเปลวไฟ มีควันสีเทาดำเล็กน้อย และเกิดการหลอมหยดมีลักษณะเป็นของแข็งสีดำ และติดไฟบนวัสดุที่รองอยู่ด้านล่าง</p> | | | |
| B10DA3 |  |  |  |  |
| | <p>ผ้าลุกติดไฟ และหดหนีเปลวไฟ มีควันสีเทาดำเล็กน้อย และเกิดการหลอมหยดมีลักษณะเป็นของแข็งสีดำ และติดไฟบนวัสดุที่รองอยู่ด้านล่าง</p> | | | |

รูปที่ 4.1 (ต่อ)



รูปที่ 4.2 ภาพของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ไม่ผ่านและผ่านการตกแต่งทรงไฟด้วยเบนโทไนต์และเบนโทไนต์กับเกลือแอมโมเนียมฟอสเฟตที่เหลืออยู่ภายหลังการทดสอบพฤติกรรมการติดไฟ การลามไฟ และการหลอมหยดของผ้าพอลิเอสเตอร์แนว 45 องศา

ตารางที่ 4.1 ผลของการทดสอบการติดไฟแนว 45 องศาของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ผ่านการตกแต่งหน่วงไฟด้วยเบนโทไนต์ และเบนโทไนต์กับเกลือแอมโมเนียมฟอสเฟตในปริมาณที่แตกต่างกัน

| สูตร | add-on (%) | การทดสอบการติดไฟแนว 45 องศา | | | | |
|-----------|------------|--|---------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| | | เวลาที่ไฟลามหลังนำแหล่งต้นไฟออก (วินาที) | เวลาที่เกิดควันหลังเปลวไฟดับ (วินาที) | การเกิดชาร์ | การหลอมหยุด | สภาพการลุกไหม้ของแผ่นสำลี |
| untreated | - | 3.8 | ไม่เกิดการคุ้แดง | ไม่เกิดชาร์ | หยุด | ลุกไหม้อย่างรุนแรง |
| B1 | 3.9 | 4.5 | ไม่เกิดการคุ้แดง | ไม่เกิดชาร์ | หยุด | ลุกไหม้ |
| B3 | 4.1 | 4.7 | ไม่เกิดการคุ้แดง | ไม่เกิดชาร์ | หยุด | ลุกไหม้ |
| B5 | 5.9 | 5.4 | ไม่เกิดการคุ้แดง | ไม่เกิดชาร์ | หยุด | ลุกไหม้ |
| B7 | 6.8 | 5.9 | ไม่เกิดการคุ้แดง | ไม่เกิดชาร์ | หยุด | ลุกไหม้ |
| B10 | 10.3 | 8.0 | ไม่เกิดการคุ้แดง | เกิดชาร์ | ไม่หยุด | ไม่ลุกไหม้ |
| B1MA3 | 5.4 | 3.3 | ไม่เกิดการคุ้แดง | ไม่เกิดชาร์ | ไม่หยุด | ไม่ลุกไหม้ |
| B3MA3 | 7.4 | 6.2 | ไม่เกิดการคุ้แดง | ไม่เกิดชาร์ | หยุด | ลุกไหม้ |
| B5MA3 | 8.2 | 8.6 | ไม่เกิดการคุ้แดง | ไม่เกิดชาร์ | หยุด | ลุกไหม้ |
| B7MA3 | 11.9 | 10.0 | ไม่เกิดการคุ้แดง | ไม่เกิดชาร์ | หยุด | ลุกไหม้ |
| B10MA3 | 15.5 | 8.5 | ไม่เกิดการคุ้แดง | ไม่เกิดชาร์ | หยุด | ลุกไหม้ |
| B1DA3 | 3.9 | n.d ^a | ไม่เกิดการคุ้แดง | ไม่เกิดชาร์ | ไม่หยุด | ไม่ลุกไหม้ |
| B3DA3 | 7.6 | 6.6 | ไม่เกิดการคุ้แดง | ไม่เกิดชาร์ | ไม่หยุด | ไม่ลุกไหม้ |
| B5DA3 | 9.4 | 8.5 | ไม่เกิดการคุ้แดง | ไม่เกิดชาร์ | หยุด | ลุกไหม้ |
| B7DA3 | 12.58 | 8.30 | ไม่เกิดการคุ้แดง | ไม่เกิดชาร์ | หยุด | ลุกไหม้ |
| B10DA3 | 15.08 | 8.75 | ไม่เกิดการคุ้แดง | ไม่เกิดชาร์ | หยุด | ลุกไหม้ |

n.d : not detectable (ไม่สามารถวัดได้)

















a : เมื่อนำแหล่งต้นไฟออกไฟดับทันที

4.1.2 ผลของผงขาวไหมและเกลือแอมโมเนียมฟอสเฟต

พฤติกรรมการติดไฟ การลามไฟและการหลอมหยดของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ไม่ผ่านและผ่านการตกแต่งด้วยผงขาวไหมและเกลือแอมโมเนียมฟอสเฟต และภาพของผ้าพอลิเอสเตอร์ภายหลังการทดสอบการติดไฟในแนว 45 องศา ในรูปที่ 4.3 และ 4.4 แสดงให้เห็นชัดเจนว่าผ้าพอลิเอสเตอร์ที่ตกแต่งด้วยผงขาวไหมเพียงอย่างเดียวยังคงติดไฟและลุกไหม้มากกว่าผ้าที่ไม่ผ่านการตกแต่งอีกทั้งยังมีการหลอมหยดและทำให้แผ่นสำลีส่องรับลูกไหมโดยเฉพาะเมื่อปริมาณผงขาวไหมเพิ่มขึ้นการหลอมหยดจะเกิดเร็วขึ้นและแผ่นสำลีส่องรับลูกไหมอย่างรุนแรง อย่างไรก็ตามเปลวไฟก็ไม่รุนแรงเท่าเปลวไฟที่ลามบนผ้าพอลิเอสเตอร์ที่ตกแต่งด้วยเบนโทไนต์ แต่เมื่อตกแต่งผ้าพอลิเอสเตอร์ด้วยผงขาวไหมกับเกลือแอมโมเนียมฟอสเฟต ได้แก่ แอมโมเนียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต และ ไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต พบว่าผ้าพอลิเอสเตอร์ที่ผ่านการตกแต่งด้วยผงขาวไหม 1, 3 และ 5 เปอร์เซ็นต์กับแอมโมเนียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต 3 เปอร์เซ็นต์ ติดไฟแต่ไม่เกิดการลามไฟและไม่เกิดการหลอมหยดลงมาทำให้แผ่นสำลีส่องรับลูกไหม ผ้าจะลุกติดไฟและลามไฟเร็วขึ้นแต่ไม่เกิดการหลอมหยดเมื่อปริมาณผงขาวไหมเพิ่มขึ้น

สำหรับผ้าพอลิเอสเตอร์ที่ตกแต่งด้วยผงขาวไหมผสมกับไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต ก็มีพฤติกรรมการติดไฟเช่นเดียวกันกับที่ผสมกับแอมโมเนียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต โดยผ้าพอลิเอสเตอร์ที่ผ่านการตกแต่งด้วยผงขาวไหม 1, 3 และ 5 เปอร์เซ็นต์ กับไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต 3 เปอร์เซ็นต์ ติดไฟแต่ไฟก็ดับเองได้เมื่อเอาแหล่งต้นไฟออก และไม่เกิดการหลอมหยด แต่เมื่อปริมาณผงขาวไหมเพิ่มขึ้นอีก พบว่าผ้าลุกติดไฟและลามไฟเร็วขึ้นแต่ไม่เกิดการหลอมหยด นอกจากนี้ปริมาณผงขาวไหมที่เพิ่มขึ้นทำให้เกิดซาร์อีกด้วย





















สรุปได้ว่าสารประกอบไนโตรเจนที่อยู่ในผงขาวไหมเมื่อนำมาใช้ร่วมกับเกลือแอมโมเนียมฟอสเฟตทำให้การหลอมของพอลิเอสเตอร์เปลี่ยนแปลงไป ผ้าไม่เกิดการหลอมหยดแต่เกิดเป็นระบบห่วงไฟที่มีการสร้างซาร์เพิ่มขึ้น

| สูตร | 3 วินาที | 5 วินาที | 7 วินาที | 10 วินาที |
|------|---|---|--|---|
| S1 |  |  |  |  |
| | <p>ผ้าลูกติดไฟ และหดหนีเปลวไฟ มีควันสีดำเล็กน้อย เกิดการหลอมหยดมีลักษณะเป็นของแข็งเปราะสีดำ และติดไฟบนวัสดุที่รองอยู่ด้านล่าง</p> | | | |
| S3 |  |  |  |  |
| | <p>ผ้าลูกติดไฟ และหดหนีเปลวไฟ มีควันสีดำเล็กน้อย เกิดการหลอมหยดมีลักษณะเป็นของแข็งเปราะสีดำ และติดไฟบนวัสดุที่รองอยู่ด้านล่าง</p> | | | |
| S5 |  |  |  |  |
| | <p>ผ้าลูกติดไฟ และหดหนีเปลวไฟ มีควันสีเทาดำเล็กน้อย เกิดการหลอมหยดมีลักษณะเป็นของแข็งสีดำ และติดไฟบนวัสดุที่รองอยู่ด้านล่าง</p> | | | |
| S7 |  |  |  |  |
| | <p>ผ้าลูกติดไฟ และหดหนีเปลวไฟ มีควันสีดำเล็กน้อย เกิดการหลอมหยดมีลักษณะเป็นของแข็งเปราะสีดำ และติดไฟบนวัสดุที่รองอยู่ด้านล่าง</p> | | | |

รูปที่ 4.3 ภาพพฤติกรรมการติดไฟ การลามไฟ และการหลอมหยดของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ผ่านการตกแต่งหน่วงไฟด้วยผงกาวยไหม และผงกาวยไหมกับเกลือแอมโมเนียมฟอสเฟต ณ เวลาแตกต่างกันหลังจากเริ่มจุดไฟ (เวลาจุดไฟ 5 วินาที)

| สูตร | 3 วินาที | 5 วินาที | 7 วินาที | 10 วินาที |
|-------|---|---|--|---|
| S10 |  |  |  |  |
| | <p>ผ้าลวกติดไฟ และหดหนีเปลวไฟ มีควันสีเทาดำเล็กน้อย เกิดการหลอมหยดมีลักษณะเป็นของแข็งสีดำ และติดไฟบนวัสดุที่รองอยู่ด้านล่าง</p> | | | |
| S1MA3 |  |  |  |  |
| | <p>ผ้าลวกติดไฟ หดหนีเปลวไฟ และผ้าไม่เกิดการหลอมหยด</p> | | | |
| S3MA3 |  |  |  |  |
| | <p>ผ้าลวกติดไฟ หดหนีเปลวไฟ และผ้าไม่เกิดการหลอมหยด</p> | | | |
| S5MA3 |  |  |  |  |
| | <p>ผ้าลวกติดไฟ หดหนีเปลวไฟ และผ้าไม่เกิดการหลอมหยด</p> | | | |
| S7MA3 |  |  |  |  |
| | <p>ผ้าลวกติดไฟ หดหนีเปลวไฟ และผ้าไม่เกิดการหลอมหยด</p> | | | |


รูปที่ 4.3 (ต่อ)

| สูตร | 3 วินาที | 5 วินาที | 7 วินาที | 10 วินาที |
|--------|---|---|--|---|
| S10MA3 |  |  |  |  |
| | <p>ผ้าลวกติดไฟ และหดหนีเปลวไฟ มีควันสีเทาดำเล็กน้อย ผ้าไม่เกิดการหลอมหยุด เมื่อไฟไหม้ผ้าหมดเกิดชาร์เล็กน้อย</p> | | | |
| S1DA3 |  |  |  |  |
| | <p>ไฟดับเองได้ทันทีเมื่อนำแหล่งต้นไฟออก</p> | | | |
| S3DA3 |  |  |  |  |
| | <p>ไฟดับเองได้ทันทีเมื่อนำแหล่งต้นไฟออก</p> | | | |
| S5DA3 |  |  |  |  |
| | <p>ผ้าลวกติดไฟ หดหนีเปลวไฟ และผ้าไม่เกิดการหลอมหยุด</p> | | | |
| S7DA3 |  |  |  |  |
| | <p>ผ้าลวกติดไฟ หดหนีเปลวไฟ และผ้าไม่เกิดการหลอมหยุด</p> | | | |

รูปที่ 4.3 (ต่อ)

| สูตร | 3 วินาที | 5 วินาที | 7 วินาที | 10 วินาที |
|---|--|----------|----------|-----------|
| S10DA3 |  | | | |
| <p>ผ้าลวกติดไฟ และเกิดการลุกไหม้อย่างรุนแรง มีควันสีเทาดำเล็กน้อย ผ้าไม่เกิดการหลอมหายด เมื่อไฟไหม้ผ้าหมดเกิดชาร์เล็กน้อย</p> | | | | |

รูปที่ 4.3 (ต่อ)



รูปที่ 4.4 ภาพของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ผ่านการตกแต่งห่วงไฟด้วยผงขาวไหมและผงขาวไหมกับเกลือแอมโมเนียมฟอสเฟตที่เหลืออยู่ภายหลังการทดสอบพฤติกรรม การติดไฟ การลามไฟ และการหลอมหยดของผ้าพอลิเอสเตอร์แนว 45 องศา

ตารางที่ 4.2 ผลการทดสอบการติดไฟแนว 45 องศาของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ผ่านการตกแต่งห่วงไฟด้วยผงขาวใหม่ และผงขาวใหม่กับเกลือแอมโมเนียมฟอสเฟตในปริมาณที่แตกต่างกัน

| สูตร | add-on (%) | การทดสอบการติดไฟแนว 45 องศา | | | | |
|-----------|------------|---|--|-------------|------------|-------------------------------|
| | | เวลาที่ไฟลามหลังนำแหล่งต้นไฟออก (วินาที) | เวลาที่เกิดควันหลังเปลวไฟดับ (วินาที) | การเกิดชาร์ | การหลอมหยด | สภาพการลุกไหม้ของแผ่น สำลี |
| untreated | - | 3.8 | ไม่เกิดการคุ้แดง | ไม่เกิดชาร์ | หยุด | ลุกไหม้อย่างรุนแรง |
| S1 | 2.6 | 4.9 | ไม่เกิดการคุ้แดง | ไม่เกิดชาร์ | หยุด | ลุกไหม้ |
| S3 | 5.1 | 2.8 | ไม่เกิดการคุ้แดง | ไม่เกิดชาร์ | หยุด | ลุกไหม้ |
| S5 | 13.6 | 3.6 | ไม่เกิดการคุ้แดง | ไม่เกิดชาร์ | หยุด | ลุกไหม้ |
| S7 | 14.0 | 3.2 | ไม่เกิดการคุ้แดง | ไม่เกิดชาร์ | หยุด | ลุกไหม้ |
| S10 | 15.2 | 4.0 | ไม่เกิดการคุ้แดง | ไม่เกิดชาร์ | หยุด | ลุกไหม้ |
| S1MA3 | 4.7 | 0.4 | ไม่เกิดการคุ้แดง | ไม่เกิดชาร์ | ไม่หยุด | ไม่ลุกไหม้ |
| S3MA3 | 7.0 | 2.4 | ไม่เกิดการคุ้แดง | ไม่เกิดชาร์ | ไม่หยุด | ไม่ลุกไหม้ |
| S5MA3 | 10.5 | 0.6 | ไม่เกิดการคุ้แดง | ไม่เกิดชาร์ | ไม่หยุด | ไม่ลุกไหม้ |
| S7MA3 | 12.3 | 10.9 | ไม่เกิดการคุ้แดง | ไม่เกิดชาร์ | ไม่หยุด | ไม่ลุกไหม้ |
| S10MA3 | 14.1 | 11.5 | ไม่เกิดการคุ้แดง | เกิดชาร์ | ไม่หยุด | ไม่ลุกไหม้ |
| S1DA3 | 7.8 | 1.6 | ไม่เกิดการคุ้แดง | ไม่เกิดชาร์ | ไม่หยุด | ไม่ลุกไหม้ |
| S3DA3 | 8.5 | 0.4 | ไม่เกิดการคุ้แดง | ไม่เกิดชาร์ | ไม่หยุด | ไม่ลุกไหม้ |
| S5DA3 | 11.6 | 6.6 | ไม่เกิดการคุ้แดง | ไม่เกิดชาร์ | ไม่หยุด | ไม่ลุกไหม้ |
| S7DA3 | 13.7 | 2.1 | ไม่เกิดการคุ้แดง | ไม่เกิดชาร์ | ไม่หยุด | ไม่ลุกไหม้ |
| S10DA3 | 14.5 | 15.4 | ไม่เกิดการคุ้แดง | เกิดชาร์ | ไม่หยุด | ไม่ลุกไหม้ |

4.1.3 ผลของผงกาวยใหม่และเบนโทไนต์


พฤติกรรมการติดไฟ การลามไฟและการหลอมหยดของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูล์ฟ เวนที่ไม่ผ่านและผ่านการตกแต่งด้วยผงกาวยใหม่และเบนโทไนต์และภาพของผ้าพอลิเอสเตอร์ ภายหลังจากทดสอบการติดไฟแนว 45 องศา ในรูปที่ 4.5 และ 4.6 แสดงให้เห็นชัดเจนว่าผ้าพอลิเอสเตอร์ที่ตกแต่งด้วยสารตกแต่งรวม 10 เปอร์เซ็นต์ ระหว่าง ผงกาวยใหม่ 1, 3, 5 และ 7 เปอร์เซ็นต์ กับ เบนโทไนต์ 9, 7, 5, 3 เปอร์เซ็นต์ ติดไฟช้าลง ช่วงแรกไฟจะลุกไหม้อย่างช้าๆและจะค่อยๆ ลุกไหม้อย่างรุนแรง แต่ไม่มีการหลอมหยดเกิดขึ้น ส่วนผ้าที่ตกแต่งด้วยผงกาวยใหม่ 9 เปอร์เซ็นต์ กับ เบนโทไนต์ 1 เปอร์เซ็นต์ ผ้าเกิดการลุกไหม้อย่างรุนแรงและเกิดการหลอมหยดทำให้แผ่นสำลีส่องรับลุกไหม้อย่างรุนแรง จะเห็นว่าปริมาณเบนโทไนต์เพิ่มขึ้นสามารถต้านการหลอมหยดได้แต่ไม่ได้ทำให้ผ้าหน่วงไฟเพิ่มขึ้น และปริมาณผงกาวยใหม่ที่เพิ่มขึ้นที่ 9 เปอร์เซ็นต์กลับทำให้ผ้าเกิดการหลอมหยด ซึ่งก็สอดคล้องกับผลการทดลองข้างต้น ที่ปริมาณเบนโทไนต์เพิ่มขึ้นทำให้ผ้าต้านการหลอมหยดได้แต่ไม่ได้ทำให้ผ้าหน่วงไฟเพิ่มขึ้น และผงกาวยใหม่เพียงอย่างเดียวไม่สามารถหน่วงไฟและต้านการหลอมหยดได้ แต่จะสังเกตได้ว่าเมื่อนำผงกาวยใหม่และเบนโทไนต์ ผสมกันทำให้เกิดชาร์ปริมาณมาก

| สูตร | 3 วินาที | 5 วินาที | 7 วินาที | 10 วินาที |
|------|---|---|--|---|
| S1B9 |  |  |  |  |
| | <p>ผ้าถูกติดไฟอย่างช้าๆ และเกิดการลุกไหม้อย่างรุนแรง มีควันสีเทาดำเล็กน้อย ผ้าไม่เกิดการหลอมหยด เมื่อไฟไหม้ผ้าหมดมีซาร์เกิดขึ้น</p> | | | |
| S3B7 |  |  |  |  |
| | <p>ผ้าถูกติดไฟอย่างช้าๆ และเกิดการลุกไหม้อย่างรุนแรง มีควันสีเทาดำเล็กน้อย ผ้าไม่เกิดการหลอมหยด เมื่อไฟไหม้ผ้าหมดมีซาร์เกิดขึ้น</p> | | | |
| S5B5 |  |  |  |  |
| | <p>ผ้าถูกติดไฟอย่างช้าๆ และเกิดการลุกไหม้อย่างรุนแรง มีควันสีเทาดำเล็กน้อย ผ้าไม่เกิดการหลอมหยด เมื่อไฟไหม้ผ้าหมดมีซาร์เกิดขึ้นเล็กน้อย</p> | | | |
| S7B3 |  |  |  |  |
| | <p>ผ้าถูกติดไฟอย่างช้าๆ และเกิดการลุกไหม้อย่างรุนแรง มีควันสีเทาดำเล็กน้อย ผ้าไม่เกิดการหลอมหยด</p> | | | |

รูปที่ 4.5 ภาพพฤติกรรมการติดไฟ การลามไฟ และการหลอมหยดของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูล์ฟเวนท์ที่ผ่านการตกแต่งห่วงไฟด้วยผงกาวใหม่กับเบนโทไนต์ ณ เวลาแตกต่างกันหลังจากเริ่มจุดไฟ (เวลาจุดไฟ 5 วินาที)

| สูตร | 3 วินาที | 5 วินาที | 7 วินาที | 10 วินาที |
|------|--|---|--|---|
| S9B1 |  |  |  |  |
| | ผ้าถูกติดไฟอย่างช้าๆ และเกิดการลุกไหม้อย่างรุนแรง มีควันสีเทาดำเล็กน้อย ผ้าเกิดการหลอมหยุด | | | |

รูปที่ 4.5 (ต่อ)











รูปที่ 4.6 ภาพของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ผ่านการตกแต่งหน่วงไฟด้วยผงขาวไหมกับเบนโทไนต์ที่เหลืออยู่ภายหลังจากทดสอบพฤติกรรมติดไฟ การลามไฟ และการหลอมหยุดของผ้าพอลิเอสเตอร์แนว 45 องศา

ตารางที่ 4.3 ผลของการทดสอบการติดไฟแนว 45 องศา ของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ผ่านการตกแต่งหน่วงไฟด้วยผงกาวยุโรปกับเบนโทไนต์ใน ปริมาณที่แตกต่างกัน

| สูตรการ ตกแต่ง | add-on (%) | การทดสอบการติดไฟแนว 45 องศา | | | | |
|-------------------|------------|---|--|-------------|------------|-------------------------------|
| | | เวลาที่ไฟลามหลังนำแหล่งต้นไฟออก (วินาที) | เวลาที่เกิดควันหลังเปลวไฟดับ (วินาที) | การเกิดชาร์ | การหลอมหยด | สภาพการลุกไหม้ของ แผ่นสำลี |
| untreated | - | 3.8 | ไม่เกิดการคุ้แดง | ไม่เกิดชาร์ | หยุด | ลุกไหม้อย่างรุนแรง |
| S1B9 | 2.6 | 4.8 | ไม่เกิดการคุ้แดง | เกิดชาร์ | ไม่หยุด | ไม่ลุกไหม้ |
| S3B7 | 5.1 | 5.9 | ไม่เกิดการคุ้แดง | เกิดชาร์ | ไม่หยุด | ไม่ลุกไหม้ |
| S5B5 | 13.6 | 7.4 | ไม่เกิดการคุ้แดง | ไม่เกิดชาร์ | ไม่หยุด | ไม่ลุกไหม้ |
| S7B3 | 14.0 | 8.7 | ไม่เกิดการคุ้แดง | ไม่เกิดชาร์ | ไม่หยุด | ไม่ลุกไหม้ |
| S9B1 | 15.2 | 2.9 | ไม่เกิดการคุ้แดง | ไม่เกิดชาร์ | หยุด | ลุกไหม้ |

4.1.4 ผลของเกลือแอมโมเนียมฟอสเฟต

พฤติกรรมการติดไฟ การลามไฟและการหลอมหยดของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูล์ฟเวนท์ที่ไม่ผ่านและผ่านการตกแต่งด้วยเกลือแอมโมเนียมฟอสเฟต 2 ชนิด ได้แก่ แอมโมเนียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต และ ไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต และภาพของผ้าพอลิเอสเตอร์ภายหลังการทดสอบการติดไฟแนว 45 องศา ในรูปที่ 4.7 และ 4.8 แสดงให้เห็นชัดเจนว่าผ้าที่ตกแต่งด้วยแอมโมเนียมฟอสเฟตทั้ง 2 ไฟดับเองได้ทันทีเมื่อนำแหล่งต้นไฟออก ไม่มีการลามไฟ และไม่มีการหลอมหยดเกิดขึ้น ประสิทธิภาพของแอมโมเนียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต และไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟตในการหน่วงไฟและต้านการหลอมหยดของผ้าพอลิเอสเตอร์มีใกล้เคียงกันในขณะที่ % add on ของไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟตมากกว่า

| สูตร | 3 วินาที | 5 วินาที | 7 วินาที | 10 วินาที |
|--------------------------------------|---|---|--|---|
| MA3 |  |  |  |  |
| ไฟดับเองได้ทันทีเมื่อนำแหล่งต้นไฟออก | | | | |
| DA3 |  |  |  |  |
| ไฟดับเองได้ทันทีเมื่อนำแหล่งต้นไฟออก | | | | |

รูปที่ 4.7 ภาพพฤติกรรมการติดไฟ การลามไฟ และการหลอมหยดของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูล์ฟเวนท์ที่ผ่านการตกแต่งหน่วงไฟด้วยเกลือแอมโมเนียมฟอสเฟต ได้แก่ แอมโมเนียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต และไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต ณ เวลาแตกต่างกันหลังจากเริ่มจุดไฟ (เวลาจุดไฟ 5 วินาที)



รูปที่ 4.8 ภาพของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ผ่านการตกแต่งห่วงไฟด้วยเกลือแอมโมเนียมฟอสเฟตที่เหลืออยู่ภายหลังการทดสอบพฤติกรรมกรรมการติดไฟ การลามไฟ และการหลอมหยดของผ้าพอลิเอสเตอร์แนว 45 องศา

ตารางที่ 4.4 ผลของการทดสอบการติดไฟแนว 45 องศา ของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ผ่านการตกแต่งหน่วงไฟด้วยเกลือแอมโมเนียมฟอสเฟตใน ปริมาณที่แตกต่างกัน

| สูตรการ ตกแต่ง | add-on (%) | การทดสอบการติดไฟแนว 45 องศา | | | | |
|----------------|------------|--|---------------------------------------|-------------|------------|----------------------------|
| | | เวลาที่ไฟลามหลังนำแหล่งต้นไฟออก (วินาที) | เวลาที่เกิดควันหลังเปลวไฟดับ (วินาที) | การเกิดชาร์ | การหลอมหยด | สภาพการลุกไหม้ของ แผ่นสำลี |
| untreated | - | 3.8 | ไม่เกิดการคุแดง | ไม่เกิดชาร์ | หยุด | ลุกไหม้อย่างรุนแรง |
| MA3 | 2.6 | n.d ^a | ไม่เกิดการคุแดง | ไม่เกิดชาร์ | ไม่หยุด | ไม่ลุกไหม้ |
| DA3 | 5.1 | n.d ^a | ไม่เกิดการคุแดง | ไม่เกิดชาร์ | ไม่หยุด | ไม่ลุกไหม้ |

n.d : not detectable (ไม่สามารถวัดได้)

a : ไฟดับเองได้ทันทีเมื่อนำแหล่งต้นไฟออก

จากการศึกษาผลของเบนโทไนด์ ผงขาวไหม และเกลือแอมโมเนียมฟอสเฟต ต่อพฤติกรรมการติดไฟ การลามไฟและการหลอมหยดของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวน สรุปได้ว่าเบนโทไนด์ และผงขาวไหมอย่างเดียวไม่สามารถหน่วงไฟและต้านการหลอมหยดผ้าพอลิเอสเตอร์ได้ยกเว้นเมื่อปริมาณเบนโทไนด์สูงถึง 10% สามารถต้านการหลอมหยดได้ แต่เมื่อนำสารทั้งสองมาผสมกันโดยมีอัตราส่วนของเบนโทไนด์สูงกว่าจะมีผลทำให้ผ้าพอลิเอสเตอร์ไม่หลอมหยด อย่างไรก็ตามผ้ายังคงมีการลุกไหม้ กล่าวคือทั้งสองสามารถต้านการหลอมหยดแต่ยังไม่สามารถหน่วงไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งต่างจากการใช้เกลือแอมโมเนียมฟอสเฟตเพียงอย่างเดียวก็สามารถต้านการหลอมหยดและเมื่อผ้าติดไฟแล้วก็ดับเองได้เมื่อนำแหล่งต้นไฟออก

4.2 สมบัติทางความร้อนของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ไม่ผ่านและผ่านการตกแต่งหน่วงไฟ

4.2.1 สมบัติทางความร้อนของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ไม่ผ่านและผ่านการตกแต่งหน่วงไฟด้วยเทคนิค TGA


ในงานวิจัยได้เลือกตัวอย่างผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ผ่านการตกแต่งหน่วงไฟ ทั้งสูตรที่ให้ผลการหน่วงไฟและต้านการหลอมหยดได้ดี และไม่ตีมาทำการวิเคราะห์สมบัติทางความร้อนด้วยเทคนิค TGA เพื่อศึกษาอุณหภูมิในการสลายตัวและปริมาณชาร์ที่เกิดขึ้น ผลการวิเคราะห์แสดงในรูปที่ 4.9 ถึง 4.20 และตารางที่ 4.5

ตารางที่ 4.5 อุณหภูมิการสลายตัวและปริมาณชาร์ที่เหลืออยู่ของผ้าพอลิเอสเตอร์ที่ไม่ผ่านและผ่านการตกแต่งหน่วงไฟ


| สูตรการตกแต่ง | T ₁ (°ซ) | T ₂ (°ซ) | % ชาร์ |
|---------------|---------------------|---------------------|--------|
| untreated | 351 | 478 | 0.23 |
| B1 | 342 | 487 | 1.06 |
| B10 | 312 | 516 | 12.67 |
| B1DA3 | 343 | 498 | 2.34 |
| B10DA3 | 316 | 483 | 11.05 |
| S1 | 333 | 473 | 0.76 |
| S10 | - | - | - |
| S1DA3 | 335 | 496 | 3.21 |
| S10DA3 | 345 | 490 | 3.34 |
| S1B9 | 316 | 491 | 7.50 |
| DA3 | 322 | 494 | 2.19 |

T₁ อุณหภูมิการสลายตัวขั้นที่ 1

T₂ อุณหภูมิการสลายตัวขั้นที่ 2




รูปที่ 4.9 TGA เทอร์โมแกรมของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ไม่ผ่านและผ่านการตกแต่งห่วงไฟด้วยเบนโทไนต์




รูปที่ 4.10 DTG เทอร์โมแกรมของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ไม่ผ่านและผ่านการตกแต่งห่วงไฟด้วยเบนโทไนต์

จากรูปที่ 4.9 และ 4.10 TGA และ DTG เทอร์โมแกรมของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ไม่ผ่านและผ่านการตกแต่งห่วงไฟด้วยเบนโทไนต์ 1 และ 10 เปอร์เซ็นต์ พบว่า ผ้าพอลิเอสเตอร์ที่ตกแต่งด้วยเบนโทไนต์ 1 และ 10 เปอร์เซ็นต์ มีการสลายตัวสองขั้นเช่นเดียวกับผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ไม่ตกแต่งห่วงไฟและมีอุณหภูมิการสลายตัวเร็วกว่าผ้าพอลิเอสเตอร์ที่ไม่ตกแต่งห่วงไฟ คือ ผ้าพอลิเอสเตอร์ที่ไม่ตกแต่งห่วงไฟสลายตัวที่อุณหภูมิ 351 องศาเซลเซียส ผ้าพอลิเอสเตอร์ที่ตกแต่งด้วยเบนโทไนต์ 1 เปอร์เซ็นต์ สลายตัวที่อุณหภูมิ 343 องศาเซลเซียส และสลายตัวอีกครั้งที่อุณหภูมิ 487 องศาเซลเซียส ส่วนผ้าพอลิเอสเตอร์ที่ตกแต่งด้วยเบนโทไนต์ 10 เปอร์เซ็นต์ สลายตัวที่อุณหภูมิ 312 องศาเซลเซียส และสลายตัวอีกครั้งที่อุณหภูมิ 516 องศาเซลเซียส และผ้าที่ผ่านตกแต่งด้วยเบนโทไนต์ 10 เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณชาร์ที่เหลืออยู่มากที่สุด คือ ประมาณ 12.67 เปอร์เซ็นต์ ชั้นชาร์ที่เกิดขึ้นนั้นมีความคงทนต่อความร้อนปกคลุมพื้นผิววัสดุเปรียบเสมือนฉนวนกันความร้อน ป้องกันการซึมผ่านของออกซิเจนและป้องกันมิให้สารซึ่งเป็นองค์ประกอบของวัสดุภายในเปลี่ยนแปลงสภาพเป็นแก๊สที่ติดไฟ

สรุปได้ว่าผ้าพอลิเอสเตอร์ที่ตกแต่งห่วงไฟด้วยเบนโทไนต์เพียงอย่างเดียวมีอุณหภูมิการสลายตัวเริ่มต้นและอุณหภูมิที่มีการสลายตัวมากที่สุดต่ำกว่าผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ไม่ผ่านตกแต่ง




รูปที่ 4.11 TGA เทอร์โมแกรมของผ้าพอลิเอสเทอร์นอนวูฟเวนที่ไม่ผ่านและผ่านการตกแต่ง
หน่วงไฟด้วยเบนโทไนต์กับไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต




รูปที่ 4.12 DTG เทอร์โมแกรมของผ้าพอลิเอสเทอร์นอนวูฟเวนที่ไม่ผ่านและผ่านการตกแต่ง
หน่วงไฟด้วยเบนโทไนต์กับไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต

จากรูปที่ 4.11 และ 4.12 TGA และ DTG เทอร์โมแกรมของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ไม่ผ่านและผ่านการตกแต่งห่วงไฟด้วยเบนโทไนต์ 1 และ 10 เปอร์เซ็นต์ กับไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต 3 เปอร์เซ็นต์ พบว่า ผ้าพอลิเอสเตอร์ที่ตกแต่งด้วยเบนโทไนต์ 1 และ 10 เปอร์เซ็นต์ กับไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต 3 เปอร์เซ็นต์ มีการสลายตัวของชั้นเช่นเดียวกับผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ไม่ตกแต่งห่วงไฟและมีอุณหภูมิการสลายตัวเร็วกว่าผ้าพอลิเอสเตอร์ที่ไม่ตกแต่งห่วงไฟ คือ ผ้าพอลิเอสเตอร์ที่ไม่ตกแต่งห่วงไฟสลายตัวที่อุณหภูมิ 351 องศาเซลเซียส ผ้าพอลิเอสเตอร์ที่ตกแต่งด้วยเบนโทไนต์ 1 เปอร์เซ็นต์ กับไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต 3 เปอร์เซ็นต์ สลายตัวที่อุณหภูมิ 343 องศาเซลเซียส และสลายตัวอีกครั้งที่อุณหภูมิ 498 องศาเซลเซียส ส่วนผ้าพอลิเอสเตอร์ที่ตกแต่งด้วยเบนโทไนต์ 10 เปอร์เซ็นต์ กับไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต 3 เปอร์เซ็นต์ สลายตัวที่อุณหภูมิ 316 องศาเซลเซียส และสลายตัวอีกครั้งที่อุณหภูมิ 483 องศาเซลเซียส และมีปริมาณชาร์เหลืออยู่มากที่สุด คือ ประมาณ 11.05 เปอร์เซ็นต์

สรุปได้ว่าผ้าพอลิเอสเตอร์ที่ตกแต่งห่วงไฟด้วยเบนโทไนต์กับไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต มีอุณหภูมิการสลายตัวเริ่มต้นและอุณหภูมิที่มีการสลายตัวมากที่สุดกว่าผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ไม่ผ่านตกแต่ง และผ้าพอลิเอสเตอร์ที่ตกแต่งด้วยเบนโทไนต์ 1 เปอร์เซ็นต์ กับไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต 3 เปอร์เซ็นต์ ห่วงไฟได้ดีกว่าผ้าพอลิเอสเตอร์ที่ตกแต่งด้วยเบนโทไนต์ 10 เปอร์เซ็นต์ กับไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต 3 เปอร์เซ็นต์




รูปที่ 4.13 TGA เทอร์โมแกรมของผ้าพอลิเอสเทอร์นอนวูฟเวนที่ไม่ผ่านและผ่านการตกแต่ง
หน่วงไฟด้วยผงกาวไหม




รูปที่ 4.14 DTG เทอร์โมแกรมของผ้าพอลิเอสเทอร์นอนวูฟเวนที่ไม่ผ่านและผ่านการตกแต่ง
หน่วงไฟด้วยผงกาวไหม

จากรูปที่ 4.13 และ 4.14 TGA และ DTG เทอร์โมแกรมของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ไม่ผ่านและผ่านการตกแต่งห่วงไฟด้วยผงขาวไหม 1 และ 10 เปอร์เซ็นต์ พบว่า ผ้าพอลิเอสเตอร์ที่ตกแต่งด้วยผงขาวไหม 1 เปอร์เซ็นต์มีอุณหภูมิการสลายตัวเร็วกว่าผ้าพอลิเอสเตอร์ที่ไม่ตกแต่งห่วงไฟ คือ ผ้าพอลิเอสเตอร์ที่ไม่ตกแต่งห่วงไฟสลายตัวที่อุณหภูมิ 351 องศาเซลเซียส ผ้าพอลิเอสเตอร์ที่ตกแต่งด้วยผงขาวไหม 1 เปอร์เซ็นต์ สลายตัวที่อุณหภูมิ 333 องศาเซลเซียส และสลายตัวอีกครั้งที่อุณหภูมิ 473 องศาเซลเซียส และมีปริมาณชาร์เหลืออยู่ประมาณ 0.76 เปอร์เซ็นต์ แต่ที่น่าสังเกตพบว่าผ้าพอลิเอสเตอร์ที่ตกแต่งด้วยผงขาวไหม 10 เปอร์เซ็นต์ มีกราฟลักษณะผิดปกติไม่สามารถวิเคราะห์ผล TGA และ DTG ได้

สรุปได้ว่าผ้าพอลิเอสเตอร์ที่ตกแต่งห่วงไฟด้วยผงขาวไหมเพียงอย่างเดียวมีอุณหภูมิการสลายตัวเริ่มต้นและอุณหภูมิที่มีการสลายตัวมากที่สุดต่ำกว่าผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ไม่ผ่านตกแต่ง




รูปที่ 4.15 TGA เทอร์โมแกรมของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ไม่ผ่านและผ่านการตกแต่ง หน่วงไฟด้วยผงกาวไหมกับไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต




รูปที่ 4.16 DTG เทอร์โมแกรมของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ไม่ผ่านและผ่านการตกแต่ง หน่วงไฟด้วยผงกาวไหมกับไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต

จากรูปที่ 4.15 และ 4.16 TGA และ DTG เทอร์โมแกรมของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ไม่ผ่านและผ่านการตกแต่งห่วงไฟด้วยผงขาวไหม 1 และ 10 เปอร์เซ็นต์ กับไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต 3 เปอร์เซ็นต์ พบว่า ผ้าพอลิเอสเตอร์ที่ตกแต่งด้วยผงขาวไหม 1 และ 10 เปอร์เซ็นต์ กับไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต 3 เปอร์เซ็นต์ มีการสลายตัวของชั้นเช่นเดียวกับผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ไม่ตกแต่งห่วงไฟและมีอุณหภูมิการสลายตัวเร็วกว่าผ้าพอลิเอสเตอร์ที่ไม่ตกแต่งห่วงไฟ คือ ผ้าพอลิเอสเตอร์ที่ไม่ตกแต่งห่วงไฟสลายตัวที่อุณหภูมิ 351 องศาเซลเซียส ผ้าพอลิเอสเตอร์ที่ตกแต่งด้วยผงขาวไหม 1 เปอร์เซ็นต์ กับไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต 3 เปอร์เซ็นต์ สลายตัวที่อุณหภูมิ 335 องศาเซลเซียส และสลายตัวอีกครั้งที่อุณหภูมิ 496 องศาเซลเซียส ส่วนผ้าพอลิเอสเตอร์ที่ตกแต่งด้วยผงขาวไหม 10 เปอร์เซ็นต์ กับไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต 3 เปอร์เซ็นต์ สลายตัวที่อุณหภูมิ 345 องศาเซลเซียส และสลายตัวอีกครั้งที่อุณหภูมิ 490 องศาเซลเซียส และปริมาณขารที่เหลืออยู่ของผ้าพอลิเอสเตอร์ที่ตกแต่งด้วยผงขาวไหม 1 และ 10 เปอร์เซ็นต์ กับไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต 3 เปอร์เซ็นต์ ประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมากกว่าผ้าพอลิเอสเตอร์ที่ไม่ตกแต่ง

สรุปได้ว่าผ้าพอลิเอสเตอร์ที่ตกแต่งห่วงไฟด้วยผงขาวไหมกับไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟตมีอุณหภูมิการสลายตัวเริ่มต้นและอุณหภูมิที่มีการสลายตัวมากที่สุดกว่าผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ไม่ผ่านตกแต่ง




รูปที่ 4.17 TGA เทอร์โมแกรมของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ไม่ผ่านและผ่านการตกแต่ง
หนังไฟด้วยผงกาวไหมกับเบนโทไนด์




รูปที่ 4.18 DTG เทอร์โมแกรมของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ไม่ผ่านและผ่านการตกแต่ง
หนังไฟด้วยผงกาวไหมกับเบนโทไนด์

จากรูปที่ 4.17 และ 4.18 TGA และ DTG เทอร์โมแกรมของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ไม่ผ่านและผ่านการตกแต่งห่วงไฟด้วยผงขาวไหม 1 เปอร์เซ็นต์ กับเบนโทไนต์ 9 เปอร์เซ็นต์ พบว่า ผ้าพอลิเอสเตอร์ที่ตกแต่งด้วยผงขาวไหม 1 เปอร์เซ็นต์ กับเบนโทไนต์ 9 เปอร์เซ็นต์ มีการสลายตัวสองขั้นเช่นเดียวกับผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ไม่ตกแต่งห่วงไฟและมีอุณหภูมิการสลายตัวเร็วกว่าผ้าพอลิเอสเตอร์ที่ไม่ตกแต่งห่วงไฟ คือ ผ้าพอลิเอสเตอร์ที่ไม่ตกแต่งห่วงไฟสลายตัวที่อุณหภูมิ 351 องศาเซลเซียส ผ้าพอลิเอสเตอร์ที่ตกแต่งด้วยผงขาวไหม 1 เปอร์เซ็นต์ กับเบนโทไนต์ 9 เปอร์เซ็นต์ สลายตัวที่อุณหภูมิ 316 องศาเซลเซียส และสลายตัวอีกครั้งที่อุณหภูมิ 491 องศาเซลเซียส และมีปริมาณชาร์เหลืออยู่ประมาณ 7.5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมากกว่าผ้าพอลิเอสเตอร์ที่ไม่ตกแต่งห่วงไฟ

สรุปได้ว่าผ้าพอลิเอสเตอร์ที่ตกแต่งห่วงไฟด้วยผงขาวไหมกับเบนโทไนต์มีอุณหภูมิการสลายตัวเริ่มต้นและอุณหภูมิที่มีการสลายตัวมากที่สุดกว่าผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ไม่ผ่านตกแต่ง



รูปที่ 4.19 TGA เทอร์โมแกรมของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ไม่ผ่านและผ่านการตกแต่ง
หน่วงไฟด้วยไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต




รูปที่ 4.20 DTG เทอร์โมแกรมของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ไม่ผ่านและผ่านการตกแต่ง
หน่วงไฟด้วยไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต

จากรูปที่ 4.19 และ 4.20 TGA และ DTG เทอร์โมแกรมของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ไม่ผ่านและผ่านการตกแต่งห่วงไฟด้วยไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต 3 เปอร์เซ็นต์ พบว่า ผ้าพอลิเอสเตอร์ที่ตกแต่งด้วยไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต 3 เปอร์เซ็นต์ มีการสลายตัวสองชั้น เช่นเดียวกับกับผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ไม่ตกแต่งห่วงไฟและมีอุณหภูมิการสลายตัวเร็วกว่า ผ้าพอลิเอสเตอร์ที่ไม่ตกแต่งห่วงไฟ คือ ผ้าพอลิเอสเตอร์ที่ไม่ตกแต่งห่วงไฟสลายตัวที่อุณหภูมิ 351 องศาเซลเซียส ผ้าพอลิเอสเตอร์ที่ตกแต่งด้วยไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต 3 เปอร์เซ็นต์ สลายตัวที่อุณหภูมิ 322 องศาเซลเซียส และสลายตัวอีกครั้งที่อุณหภูมิ 494 องศาเซลเซียส และมีปริมาณชาร์เหลืออยู่ประมาณ 2.19 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมากกว่าผ้าพอลิเอสเตอร์ที่ไม่ตกแต่งห่วงไฟ


สรุปได้ว่าผ้าพอลิเอสเตอร์ที่ตกแต่งห่วงไฟด้วยไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟตมีอุณหภูมิการสลายตัวเริ่มต้นและอุณหภูมิที่มีการสลายตัวมากที่สุดกว่าผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ไม่ผ่านตกแต่ง โดยเกลือแอมโมเนียมฟอสเฟตจะสลายตัวได้กรอฟอสฟอริกที่จะไปทำให้เกิดชั้นชาร์

4.2.2 สมบัติทางความร้อนของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ผ่านการตกแต่งห่วงไฟด้วยเทคนิค DSC


ในงานวิจัยได้เลือกตัวอย่างผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ผ่านการตกแต่งห่วงไฟ ทั้งสูตรที่ให้ผลการห่วงไฟและด้านการหลอมหยดได้ดี และไม่ตีมาทำการวิเคราะห์สมบัติทางความร้อนด้วยเทคนิค DSC ผลการวิเคราะห์แสดงในรูปที่ 4.21 ถึง 4.24 และตารางที่ 4.6 พบว่าไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิการหลอมเหลว ทั้งนี้อาจเกิดจากผ้าพอลิเอสเตอร์ที่ผ่านการตกแต่งห่วงไฟนั้นมีสารตกแต่งได้แก่ เบนโทไนต์ ผงกาวไหม และสารประกอบฟอสฟอรัส เคลือบบนผิวผ้าเท่านั้น โดยไม่ได้ไปทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับโมเลกุลของผ้าจึงทำให้อุณหภูมิการหลอมเหลวไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นเทคนิค DSC จึงเป็นเทคนิคที่ไม่เหมาะสม




รูปที่ 4.21 DSC เทอร์โมแกรมของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ผ่านการตกแต่งหน่วงไฟด้วยเบนโทไนต์ และเบนโทไนต์กับไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต



รูปที่ 4.22 DSC เทอร์โมแกรมของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ผ่านการตกแต่งหน่วงไฟด้วยผงกาวไหม และผงกาวไหมกับไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต



รูปที่ 4.23 DSC เทอร์โมแกรมของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ผ่านการตกแต่งหน่วงไฟด้วยผง กาวไหมกับเบนโทไนด์



รูปที่ 4.24 DSC เทอร์โมแกรมของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ผ่านการตกแต่งหน่วงไฟด้วยได แอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต

ตารางที่ 4.6 อุณหภูมิการหลอมเหลวของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ผ่านการตกแต่งหนังไฟด้วยสารหนังไฟสูตรต่างๆ

| สูตร | T _m (Peak) (°C) | T _m (Onset) (°C) | Area (mJ) | ΔH _m (J/g) |
|-----------|----------------------------|-----------------------------|-----------|-----------------------|
| untreated | 258 | 250 | 176 | 52 |
| B1 | 261 | 250 | 182 | 49 |
| B10 | 260 | 251 | 178 | 46 |
| B1DA3 | 260 | 250 | 247 | 71 |
| B10DA3 | 262 | 252 | 237 | 66 |
| S1 | 260 | 250 | 202 | 53 |
| S10 | 261 | 251 | 152 | 42 |
| S1DA3 | 262 | 249 | 322 | 82 |
| S10DA3 | 260 | 250 | 226 | 67 |
| S1B9 | 256 | 238 | 116 | 35 |
| DA3 | 259 | 249 | 283 | 82 |

4.3 โครงสร้างทางเคมีของผ้าพอลิเอสเทอร์นอนวูฟเวนที่ผ่านการตกแต่งหน่วงไฟด้วยเทคนิค ATR- FTIR

ในงานวิจัยได้เลือกตัวอย่างผ้าพอลิเอสเทอร์นอนวูฟเวนที่ผ่านการตกแต่งหน่วงไฟ ทั้งสูตรที่ทำให้ผลการหน่วงไฟและด้านการหลอมหยดได้ดี และไม่ตีมาทำการศึกษาโครงสร้างทางเคมีด้วยเทคนิค ATR-FTIR ผลการวิเคราะห์แสดงในรูปที่ 4.25 ถึง 4.30 และตารางที่ 4.7


ATR-FTIR สเปกตรัมของผ้าพอลิเอสเทอร์นอนวูฟเวนที่ผ่านการตกแต่งหน่วงไฟด้วยเบนโทไนต์แสดงในรูปที่ 4.25 โดยเบนโทไนต์ 1 เปอร์เซ็นต์ พบพีกการดูดกลืนรังสีที่ตำแหน่ง 1019 cm^{-1} และเบนโทไนต์ 10 เปอร์เซ็นต์ ปรากฏพีกการดูดกลืนรังสีที่ตำแหน่ง 1013 cm^{-1} แสดงถึง Si-O stretching ของเบนโทไนต์ ในขณะที่ผ้าพอลิเอสเทอร์นอนวูฟเวนที่ไม่ตกแต่งก็ปรากฏพีกการดูดกลืนรังสีของ C-O ในตำแหน่งนี้เช่นกัน ซึ่งอาจทำให้เกิดการซ้อนทับกันทำให้ไม่พบการเปลี่ยนแปลงของสเปกตรัม

สำหรับ ATR-FTIR สเปกตรัมของผ้าพอลิเอสเทอร์นอนวูฟเวนที่ผ่านการตกแต่งหน่วงไฟด้วยผงขาวไหม 1 และ 10 เปอร์เซ็นต์ แสดงในรูปที่ 4.27 ไม่พบการเปลี่ยนแปลงของสเปกตรัม


สำหรับผ้าพอลิเอสเทอร์ที่ผ่านการตกแต่งด้วยเบนโทไนต์กับไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต และผงขาวไหมกับไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต แสดงในรูปที่ 4.26 และ 4.28 พบพีกการดูดกลืนรังสีของหมู่ฟอสฟอนิก (P=O) ที่ตำแหน่ง 1171 cm^{-1} เช่นเดียวกันกับผ้าพอลิเอสเทอร์นอนวูฟเวนที่ผ่านการตกแต่งหน่วงไฟด้วยไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต แสดงในรูปที่ 4.30 พบพีกการดูดกลืนรังสีของหมู่ฟอสฟอนิก (P=O) ที่ตำแหน่ง 1169 cm^{-1} มีลักษณะเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเกิดจากการซ้อนทับกันกับพีกของ C-O ซึ่งอยู่ในช่วง $1300-1050\text{ cm}^{-1}$ จึงทำให้พีกบริเวณนี้มีความกว้างมากขึ้น แสดงว่าไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟตที่ตกแต่งอาจจะไปทำปฏิกิริยากับผ้าพอลิเอสเทอร์นอนวูฟเวน

ATR-FTIR สเปกตรัมผ้าพอลิเอสเทอร์นอนวูฟเวนที่ผ่านการตกแต่งหน่วงไฟด้วยเบนโทไนต์กับผงขาวไหม แสดงในรูปที่ 4.29 ปรากฏพีกการดูดกลืนรังสีที่ตำแหน่ง 1019 cm^{-1} แสดงถึง Si-O stretching ของเบนโทไนต์ ในขณะที่ผ้าพอลิเอสเทอร์นอนวูฟเวนก็ปรากฏพีกการดูดกลืนรังสีของ C-O ในตำแหน่งนี้เช่นกัน อาจทำให้เกิดการซ้อนทับกันทำให้ไม่พบการเปลี่ยนแปลงของสเปกตรัม


นอกจากนี้ยังพบว่าพีกของสเปกตรัมตำแหน่ง 1710 cm^{-1} ซึ่งแสดงถึง C=O stretching ของผ้าพอลิเอสเทอร์นอนวูฟเวนที่ผ่านการตกแต่งด้วยเบนโทไนต์ ผงขาวไหม และไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟตลดลง ซึ่งอาจเกิดจากการเกิดปฏิกิริยาระหว่างสารหน่วงไฟที่ใช้ในการตกแต่งกับผ้าพอลิเอสเทอร์นอนวูฟเวน




รูปที่ 4.25 ATR-FTIR สเปกตรัมของผ้าพอลิเอสเตอร์รอนนุฟเวินที่ไม่ผ่านและผ่านการตกแต่ง หน่วงไฟด้วยเบนโทไนต์ a) untreated b) B1 c) B10




รูปที่ 4.26 ATR-FTIR สเปกตรัมของผ้าพอลิเอสเตอร์รอนนุฟเวินที่ไม่ผ่านและผ่านการตกแต่ง หน่วงไฟด้วยเบนโทไนต์กับไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต a) untreated b) B1DA3 c) B10DA3




รูปที่ 4.27 ATR-FTIR สเปกตรัมของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ไม่ผ่านและผ่านการตกแต่ง หน่วงไฟด้วยผงกาวยไหม a) untreated b) S1 c) S10



รูปที่ 4.28 ATR-FTIR สเปกตรัมของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ไม่ผ่านและผ่านการตกแต่ง หน่วงไฟด้วยผงกาวยไหมกับไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต a) untreated b) S1DA3 c) S10DA3



รูปที่ 4.29 ATR-FTIR สเปกตรัมของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ไม่ผ่านและผ่านการตกแต่ง
หน้าไฟด้วยผงขาวไหมกับเบนโทไนด์ a) untreated b) S1B9



รูปที่ 4.30 ATR-FTIR สเปกตรัมของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ไม่ผ่านและผ่านการตกแต่ง
หน้าไฟด้วยไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต a) untreated b) DA3

ตารางที่ 4.7 หมู่ฟังก์ชันของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนูฟเวินที่ไม่ผ่านและผ่านการตกแต่งห่วงไฟด้วยสารต่างๆ

| Functional group | Wavenumber (cm ⁻¹) | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------------------------------|-----------|------|------|-------|--------|------|------|-------|--------|------|------|
| | Reported* | untreated | B1 | B10 | B1DA3 | B10DA3 | S1 | S10 | S1DA3 | S10DA3 | S1B9 | DA3 |
| C=O | 1730-1700 | 1710 | 1704 | 1704 | 1704 | 1710 | 1710 | 1704 | 1704 | 1710 | 1710 | 1707 |
| C-O | 1300-1050 | 1241 | 1235 | 1241 | 1235 | 1241 | 1235 | 1238 | 1235 | 1238 | 1241 | 1232 |
| P=O | 1300-1140 | - | - | - | 1171 | 1171 | - | - | 1171 | 1171 | - | 1169 |
| Si-O | 1090-1020 | - | 1019 | 1013 | 1024 | 1014 | - | - | - | - | 1019 | - |
| N-H | 1660-1610 (asymmetric deformation) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 1550-1485 (symmetric deformation) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Reported* จากหนังสือ การประยุกต์สเปคโตรสโคปีในเคมีอินทรีย์ [37]


4.4 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ไม่ผ่านและผ่านการตกแต่งห่วงไฟด้วยเทคนิค SEM

ผลที่ได้จากการส่องดูพื้นผิวของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ไม่ผ่านการตกแต่งห่วงไฟ พบว่าเส้นใยพอลิเอสเตอร์มีลักษณะเป็นเส้นตรง ไม่บิดตัว มีพื้นผิวเรียบ และสะอาด และเมื่อตกแต่งห่วงไฟด้วยเบนโทไนด์ ดังรูปที่ 4.31 พบว่า มีเบนโทไนด์เกาะอยู่บนเส้นใยเป็นกลุ่มก้อนอย่างไม่สม่ำเสมอ และเบนโทไนด์เกาะบนเส้นใยมากขึ้นเมื่อปริมาณเบนโทไนด์เพิ่มขึ้น ส่วนผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ผ่านการตกแต่งห่วงไฟด้วยเบนโทไนด์กับแอมโมเนียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต และไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต ดังรูปที่ 4.32 และ 4.33 พบว่า มีสารเกาะอยู่บนผิวของเส้นใยจำนวนมาก และปริมาณสารที่เกาะอยู่บนผิวของเส้นใยมากกว่าผ้าที่ผ่านการตกแต่งด้วยเบนโทไนด์เพียงอย่างเดียว


สำหรับผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ผ่านการตกแต่งห่วงไฟด้วยผงขาวไหม ดังรูปที่ 4.34 พบว่า มีผงขาวไหมเคลือบอยู่บนเส้นใย และมีลักษณะเป็นแผ่นเกาะอยู่บนเส้นใยอย่างไม่สม่ำเสมอ ส่วนผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ผ่านการตกแต่งห่วงไฟด้วยผงขาวไหมกับแอมโมเนียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟตและไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต ดังรูปที่ 4.35 และ 4.36 พบว่า มีสารเคลือบอยู่บนเส้นใย และมีลักษณะเป็นแผ่นเกาะอยู่บนเส้นใยอย่างไม่สม่ำเสมอ และปริมาณสารที่เกาะอยู่บนผิวของเส้นใยมากกว่าผ้าที่ผ่านการตกแต่งด้วยผงขาวไหมเพียงอย่างเดียว

ผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ผ่านการตกแต่งห่วงไฟ ด้วยผงขาวไหมกับเบนโทไนด์ ดังรูปที่ 4.37 พบว่า ผ้าที่ถูกตกแต่งด้วยสูตรการตกแต่งที่มีปริมาณเบนโทไนด์มากกว่าผงขาวไหม จะมีสารเกาะอยู่บนเส้นใยจำนวนมาก มีลักษณะเป็นกลุ่มก้อนกระจายตัวบนเส้นใยอย่างไม่สม่ำเสมอ ส่วนผ้าที่ตกแต่งด้วยสูตรการตกแต่งที่มีปริมาณเบนโทไนด์น้อยกว่าผงขาวไหม จะมีสารเกาะอยู่บนเส้นใยน้อย กระจายตัวบนเส้นใยอย่างไม่สม่ำเสมอ และเส้นใยมีลักษณะเหมือนถูกเคลือบด้วยสารตกแต่ง


ผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ผ่านการตกแต่งห่วงไฟ ด้วย สารประกอบฟอสฟอรัสได้แก่แอมโมเนียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต และไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต ดังรูปที่ 4.38 พบว่าเส้นใยมีลักษณะถูกเคลือบด้วยสารตกแต่งทั่วบริเวณผ้า




รูปที่ 4.31 เส้นใยพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ผ่านการตกแต่งหน้าผิวด้วยเบนโทไรด์ที่ความเข้มข้นต่างๆ




รูปที่ 4.31 (ต่อ)




รูปที่ 4.32 เส้นใยพอลิเอสเตอร์นาโนฟิเบอร์ที่ผ่านการตกแต่งผนังไฟด้วยเบนโทไนด์และแอมโมเนียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟตที่ความเข้มข้นต่างๆ




รูปที่ 4.32 (ต่อ)




รูปที่ 4.33 เส้นใยพอลิเอสเทอร์นอนวูฟเวนที่ผ่านการตกแต่งห่วงไฟด้วยเบนโทไนด์และ ไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟตที่ความเข้มข้นต่างๆ




รูปที่ 4.33 (ต่อ)



รูปที่ 4.34 เส้นใยพอลิเอสเตอร์นาโนฟิเบอร์ที่ผ่านการตกแต่งผนังไฟด้วยผงคาร์บอนที่ความเข้มข้นต่างๆ








รูปที่ 4.34 (ต่อ)




รูปที่ 4.35 เส้นใยพอลิเอสเตอร์นาโนฟิเบอร์ที่ผ่านการตกแต่งหน้าผิวด้วยผงคาร์บอนและแอมโมเนียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟตที่ความเข้มข้นต่างๆ

1000x

3000x







รูปที่ 4.35 (ต่อ)




รูปที่ 4.36 เส้นใยพอลิเอสเตอร์นาโนฟเวินที่ผ่านการตกแต่งหน้าผิวด้วยผงคาร์บอนและไดอะมิโนเอมีนไฮโดรเจนที่มีความเข้มข้นต่างๆ

1000x

3000x








รูปที่ 4.36 (ต่อ)




รูปที่ 4.37 เส้นใยพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ผ่านการตกแต่งทรงไฟด้วยผงขาวไหมกับ เบนโทไตรazole ที่ความเข้มข้นต่างๆ

1000x

3000x



รูปที่ 4.37 (ต่อ)



รูปที่ 4.38 เส้นใยพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ผ่านการตกแต่งทรงไฟด้วยสารประกอบฟอสฟอรัส

4.5 ความกระด้างของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนภายหลังการตกแต่งหน่วงไฟ

ในงานวิจัยได้เลือกตัวอย่างผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ผ่านการตกแต่งหน่วงไฟ ทั้งสูตรที่ให้ผลการหน่วงไฟและต้านการหลอมหยดได้ดี และไม่ตีมาทำการทดสอบความกระด้างของผ้า โดยค่าความกระด้างของผ้า แสดงในตารางที่ 4.8

ตารางที่ 4.8 ค่าความกระด้างของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ตกแต่งหน่วงไฟด้วยสารหน่วงไฟสูตรต่างๆ

| สูตร | ค่าความกระด้าง (มิลลิเมตร) |
|-----------|----------------------------|
| untreated | 39 |
| B1DA3 | 37 |
| S1DA3 | 39 |
| DA3 | 39 |

จากตารางที่ 4.8 พบว่าผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ไม่ผ่านการตกแต่ง ผ้าที่ผ่านการตกแต่งด้วยผงขาวไหม 1 เปอร์เซ็นต์ กับไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต 3 เปอร์เซ็นต์ และผ้าที่ผ่านการตกแต่งด้วยไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต 3 เปอร์เซ็นต์ มีค่าความกระด้าง 39 มิลลิเมตร และผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ผ่านการตกแต่งด้วยเบนโทไนด์ 1 เปอร์เซ็นต์ กับไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต 3 เปอร์เซ็นต์ มีค่าความกระด้าง 37 มิลลิเมตร แสดงว่าผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ผ่านการตกแต่งหน่วงไฟด้วยเบนโทไนด์ 1 เปอร์เซ็นต์ กับไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต 3 เปอร์เซ็นต์ มีความกระด้างน้อยกว่าผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ไม่ผ่านการตกแต่ง และจะเห็นว่าค่าความกระด้างที่ได้ไม่แตกต่างกันมากนักเมื่อเปรียบเทียบระหว่างผ้าที่ไม่ผ่านการตกแต่ง และผ้าที่ผ่านการตกแต่ง แสดงว่าสารหน่วงไฟที่นำมาตกแต่งบนผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนนี้ไม่มีผลต่อความกระด้างของผ้า

บทที่ 5

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการทดลอง

จากผลการวิจัยการใช้เบนโทไนด์ ผงขาวไหม และสารประกอบฟอสฟอรัสเป็นสารหน่วงไฟและสารต้านการหลอมหยดสำหรับผ้าพอลิเอสเตอร์นอนูฟเวนสามารถสรุปผลได้ดังนี้

5.1.1 ผ้าพอลิเอสเตอร์นอนูฟเวนที่ตกแต่งด้วยสารประกอบฟอสฟอรัสได้แก่แอมโมเนียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต และไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต มีความสามารถในการหน่วงไฟและต้านการหลอมหยดได้ดี โดยพบว่าเมื่อติดไฟแล้วเปลวไฟจะดับทันทีหลังจากนำแหล่งต้นไฟออกไฟไหม้ผ้าเป็นบริเวณแคบๆ และไม่เกิดการหลอมหยด เมื่อเปรียบเทียบความสามารถในการหน่วงไฟและต้านการหลอมหยดระหว่างแอมโมเนียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต และไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต พบว่ามีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันในขณะที่ % add on ของ ไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟตมากกว่า

5.1.2 ผ้าพอลิเอสเตอร์นอนูฟเวนที่ตกแต่งด้วยเบนโทไนด์เพียงอย่างเดียวในปริมาณที่น้อยกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ผ้ายังคงมีการลุกไหม้และเกิดการหลอมหยด แต่เมื่อปริมาณเบนโทไนด์ 10 เปอร์เซ็นต์ ผ้ายังติดไฟและลุกไหม้เช่นเดิมแต่ไม่มีการหลอมหยดจึงทำให้แผ่นสำลีส่องรับไม่ลุกไหม้ และยังพบชาร์กเกิดขึ้นหลังจากไฟดับ นอกจากนี้เมื่อนำเบนโทไนด์มาใช้ร่วมกับสารประกอบฟอสฟอรัส ได้แก่ แอมโมเนียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต และไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต พบว่าปริมาณเบนโทไนด์ 1 เปอร์เซ็นต์ ร่วมกับสารประกอบฟอสฟอรัสทั้งสองชนิดสามารถหน่วงไฟและต้านการหลอมหยดได้ดี แต่เมื่อปริมาณเบนโทไนด์เพิ่มขึ้นผ้าเกิดลุกไหม้และหลอมหยด

5.1.3 ผ้าพอลิเอสเตอร์นอนูฟเวนที่ตกแต่งด้วยผงขาวไหมเพียงอย่างเดียวผ้ายังคงติดไฟและลุกไหม้มากกว่าผ้าที่ไม่ผ่านการตกแต่ง เมื่อนำผงขาวมาใช้ร่วมกับสารประกอบฟอสฟอรัส ได้แก่ แอมโมเนียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต และไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต พบว่า ผ้ายังติดไฟและลุกไหม้เช่นเดิมแต่ไม่มีการหลอมหยดจึงทำให้แผ่นสำลีส่องรับไม่ลุกไหม้ และยังพบชาร์กเกิดขึ้นเล็กน้อยหลังจากไฟดับ นอกจากนี้ยังพบว่าเมื่อนำผงขาวไหม 1 เปอร์เซ็นต์ ผสมกับเบนโทไนด์ 9 เปอร์เซ็นต์ ผ้าไม่เกิดการหลอมหยดแต่ยังคงลุกไหม้อย่างช้าๆ เมื่อไฟดับพบชาร์กเกิดขึ้นจำนวนมาก

5.1.4 จากการวิเคราะห์สมบัติทางความร้อนของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ตกแต่งด้วยที่ตกแต่งด้วยเบนโทไนด์ ผงกาวไหม และสารประกอบฟอสฟอรัส พบว่าสารหน่วงไฟดังกล่าวมีอุณหภูมิการสลายตัวเริ่มต้นและอุณหภูมิที่มีการสลายตัวมากที่สุดต่ำลง เมื่อเปรียบเทียบกับผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ไม่ผ่านตกแต่ง แต่เบนโทไนด์และผงกาวไหมเพียงอย่างเดียวไม่ได้มีความสามารถในการหน่วงไฟเพิ่มขึ้น ส่วนการวิเคราะห์สมบัติทางความร้อนด้วยเทคนิค DSC นั้นไม่เหมาะสมกับงานวิจัยนี้ เนื่องจากสารที่ตกแต่งเพียงเคลือบบนผิวของผ้าเท่านั้น ทำให้ผลของอุณหภูมิการหลอมเหลวที่ได้ไม่แตกต่างกัน

5.1.5 สูตรการตกแต่งผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ให้ผลการหน่วงไฟที่ดี ผ้าติดไฟแล้วดับเองได้ ไม่เกิดการหลอมหยดและไม่ทำให้แผ่นสำลีส่องรับลูกไหม นอกจากนี้ผ้ายังไม่เกิดประกายกระด้าง คือสูตรที่ตกแต่งด้วยแอมโมเนียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต และไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟตอย่างเดียว หรือสูตรที่ผสมเกลือแอมโมเนียมฟอสเฟต 3 เปอร์เซ็นต์ กับเบนโทไนด์ 1 เปอร์เซ็นต์ หรือสูตรที่ผสมเกลือแอมโมเนียมฟอสเฟต 3 เปอร์เซ็นต์ กับผงกาวไหม 1 เปอร์เซ็นต์

ดังนั้นเบนโทไนด์และผงกาวไหม อาจจะนำมาใช้ร่วมกับสารหน่วงไฟเพื่อลดการใช้สารเคมีลงได้

5.2 ข้อเสนอแนะ

5.2.1 การนำเบนโทไนด์มาใช้เป็นสารหน่วงไฟ เมื่อใช้เบนโทไนด์ในปริมาณมากจะทำให้ผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนด้านการหลอมหยดได้และมีชาร์เกิดขึ้น แต่สารละลายมีความหนืดสูงซึ่งไม่เหมาะกับวิธีการจุ่ม อัด อาจจะต้องใช้เทคนิคอื่น

5.2.2 การนำผงกาวไหมเพียงอย่างเดียว ยังไม่สามารถหน่วงไฟและด้านการหลอมหยดได้ดี แต่ควรทำการศึกษาใช้ร่วมกับสารหน่วงไฟธรรมชาติอื่นๆ ที่ทำให้เกิดชาร์ได้ก็อาจทำให้ผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนหน่วงไฟและด้านการหลอมหยดได้ดีขึ้น

5.2.3 ในการตกแต่งผ้าพอลิเอสเตอร์ซึ่งเป็นผ้าที่มีการดูดซึมน้ำที่ต่ำมาก การตกแต่งด้วยวิธีจุ่ม อัด อาจทำให้ผ้าดูดซึมน้ำได้ไม่ดีพอ ควรใช้สารช่วยเปียก (wetting agent) เพื่อช่วยทำให้ผ้าพอลิเอสเตอร์มีความสามารถในการดูดซึมน้ำได้ดีขึ้น

รายการอ้างอิง

- [1] มณฑา จันทรเกตุเลียด. วิทยาศาสตร์สิ่งทอเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : หอรัตนชัย การพิมพ์, 2541.
- [2] วีรศักดิ์ อุดมกิจเดชา. วิทยาศาสตร์เส้นใย. พิมพ์ครั้งที่ 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.
- [3] สมจิตต์ ตั้งชัยวัฒนา, ขนิษฐา อัสวชัยณรงค์ และพรทิพย์ ลามอ.ผ้าไม่ทอ. วารสาร วิทยาศาสตร์บริการ.ปีที่ 54 ฉบับที่171 (พฤษภาคม 2549) : 35-36.
- [4] ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ. ความรู้และเทคโนโลยีสิ่งทอ[ออนไลน์]. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ, 2552. แหล่งที่มา: <http://www2.mtec.or.th> [10 มีนาคม 2552].
- [5] EDANA. Discover nonwovens[Online]. Available from : <http://www.edana.org>. [14 May 2009]
- [6] M. G. Kamath, Atul Dahiya, Raghavendra R. Hegde. SPUNLACE [Online]. Available from : http://web.utk.edu/~mse/pages/Textiles/Spunlace_files/image002.jpg [14 May 2009]
- [7] Fluent. Process layout for meltblown systems[Online]. Available from : http://www.fluent.com/solutions/examples/img/melt_blown_layout.jpg. [14 May 2009]
- [8] นันทยา ยานูเมศ. การตกแต่งสิ่งทอ. กองอุตสาหกรรมสิ่งทอ, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2540.
- [9] ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้. Safty engineering [ออนไลน์]. ,เชียงใหม่: ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2552. แหล่งที่มา: <http://coursewares.mju.ac.th> [10 มีนาคม 2552]
- [10] van Krevelen, D. W. Some basic aspects of flame resistance of polymeric materials. Polymer. 16 (1975): 615-620.
- [11] Carty P. and Byrne M.S. The chemical and mechanical finishing of textile material. England: Newcastle upon Tyne Polytechnic Products, (1987).

- [12] สิริรัตน์ จารุจินดา. สิ่งทอทนไฟ. การพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอด้วยกลยุทธ์การวิจัย. ศูนย์วิจัยและทดสอบสิ่งทอ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.
- [13] Horrocks, R. Flame-retardant finishing of textiles. Review of Progress in Coloration 16 (1986): 62-76.
- [14] Troitzsh, J. Methods for The Fire Protection of Plastics and Coatings by Flame Retardant and Intumescent Systems. Progress in Organic Coatings 11 (1983): 41-69.
- [15] Carr C. M. Chemistry of the textiles industry. New York : Chapman&Hall, 1995.
- [16] Gachter, R.; and Muller, H. Plastic Additives Handbook. New York: Hanser, 1997.
- [17] Kandola, B.; Horrocks, R.; and Culeman, G. Journal of Macro Molecular Science. Reviews in Macro Molecular Chemistry and Physics 36 (1996): 742-778.
- [18] Cotton Technical Brief. Flame Resistant Cotton Fabrics. New York, 1982.
- [19] Tomasino, C. Chemistry and Technology of Fabrics Preparation and Finishing. USA, 1992.
- [20] Wikie, C. Fire Properties of Future Material Candidates[Online]. Available from : http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=4970&page=116 [1 August 2009]
- [21] Aenishanslin, R.; Guth, C.; Hofmann, P.; Maeder A.; and Nachbur, H. A New Chemical Approach to Durable Flame-Retardant Cotton Fabrics. Textile Research Journal 39 (1969): 375-381.
- [22] สิริรัตน์ จารุจินดา. เกาะติดสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของกฎข้อบังคับเพื่อความปลอดภัยจากอัคคีภัยของผลิตภัณฑ์สิ่งทอ. คัลเลอร์เวย์ 8(44) : หน้า 32-33.
- [23] ลูติพร โมวัฒน์นะ. การใช้สารประกอบฟอสฟอรัสร่วมกับไคโทซานเพื่อปรับปรุงสมบัติการหน่วงไฟของผ้าฝ้าย. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์และเทคโนโลยีสิ่งทอ; คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.
- [24] ดาววัน จาระเวชสาร. ผลขององค์ประกอบหลักของสารเคลือบผิวอินทูลเมสเซนต์ต่อสมบัติการหน่วงไฟของผ้าฝ้าย. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์และเทคโนโลยีสิ่งทอ; คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.

- [25] Horrocks A.R. and Price C.D. Flame Retardant Materials. England : Woodhead Publishing Limited, 2001.
- [26] ทรรศพร พิศรูป. สารดัดแปรมอนต์มอริลโลไนต์สำหรับสารเคลือบผิวอะคลิลิก. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์และเทคโนโลยีสิ่งทอ; คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.
- [27] David Mogk. Montmorillonite Structure [Online]. Mineesota: Science Education Resource Center, 2009. Available form: http://serc.carleton.edu/NAGT_workshops/mineralogy/clay_mineralogy.html [14 March 2009]
- [28] อรรถกิต ด้ตรภูมิ. โครงสร้างดินเหนียว [ออนไลน์]. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552. แหล่งที่มา: <http://www.vichakarn.com> [16 มีนาคม 2552]
- [29] Se Jin Kim. Gas permeation through water-swollen sericin/ PVA membranes. Master of Applied Science, Chemical Engineering, University of Waterloo, 2007.
- [30] Dan Q.C., Yu Z. W., Xiao-P. H., De-Y W., Ming H. Q., Bing Y. Flame-retardant and anti-dripping effects of a novel char-forming flame retardant for the treatment of poly(ethylene terephthalate) fabrics. Polymer Degradation and Stability. 88 (2005) : 349-356.
- [31] Xin-Guo. G., De Y.W., Chuan W., Ming H. Q., Jun S. W., Cheng S. Z., Xin K. J., Yu Z. W. A novel phosphorus-containing copolyester/montmorillonite nanocomposites with improved flame retardancy. Macromolecular Nanotechnology. 43(2007) : 2882-2890.
- [32] Mayu S., Vladimir Z., Michael G., Anatoly F., Dennis P., Edward W., Jonathan S., Miriam R. Self-extinguishing polymer/organoclay nanocomposites. Polymer Degradation and Stability 92 (2007) : 86-93.
- [33] Serge B., Eric D., Xavier F. Flammability of polyamide-6/clay hybrid nanocomposite textiles. Polymer Degradation and Stability 75 (2002) : 397-420.

- [34] Lei S., Yuan H., Yong T., Rui Z., Zuyao C., Weicheng F. Study on the properties of flame retardant polyurethane/organoclay nanocomposite. Polymer Degradation and Stability 87 (2005) : 111-116.
- [35] Araujo E.M., Barbosa R., Rodrigues A.W.B., Melo T.J.A., Ito E.N. Processing and characterization of polyethylene/Brazilian clay nanocomposites. Materials Science and Engineering A 445–446 (2007) : 141–147
- [36] Xu J.Z., Gao M., Guo H.Z., Liu X.L., Li Z., Wang H., Tian C.M. Study on the Thermal Degradation of Cellulosic Fibers Treated with Flame Retardants. Journal of Fire Science. 20 (2002) : 227-235.
- [37] วิชัย รุ่งตระกลู และคณะ. การประยุกต์สเปกโตรสโคปีในเคมีอินทรีย์. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ห้องเรียน, 2526.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

ภาคผนวก ก.1 % pick up และ % add on ของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ผ่านการ
ตกแต่งหน่วงไฟ

ตารางที่ ก-1 ผลของ % pick up และ % add on ของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ผ่านการ
ตกแต่งหน่วงไฟด้วยเบนโทไนด์ และเบนโทไนด์กับเกลือแอมโมเนียมฟอสเฟตใน
ปริมาณที่แตกต่างกัน

| สูตร | น้ำหนักผ้า ก่อน pad (g) | น้ำหนักผ้า หลัง pad (g) | % pick up | น้ำหนักผ้า ก่อนอบ (g) | น้ำหนักผ้า หลังอบ (g) | % add on |
|--------|----------------------------|----------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|----------|
| B1 | 1.63 | 3.47 | 113.35 | 1.63 | 1.69 | 3.87 |
| B3 | 1.55 | 3.37 | 117.72 | 1.55 | 1.61 | 4.08 |
| B5 | 1.63 | 3.84 | 135.69 | 1.63 | 1.73 | 5.96 |
| B7 | 1.77 | 3.38 | 90.96 | 1.77 | 1.89 | 6.78 |
| B10 | 1.64 | 3.44 | 109.38 | 1.64 | 1.81 | 10.29 |
| B1MA3 | 1.66 | 3.19 | 92.17 | 1.66 | 1.75 | 5.42 |
| B3MA3 | 1.63 | 3.42 | 109.82 | 1.63 | 1.75 | 7.36 |
| B5MA3 | 1.83 | 4.06 | 121.86 | 1.83 | 1.98 | 8.20 |
| B7MA3 | 1.68 | 3.98 | 136.90 | 1.68 | 1.88 | 11.91 |
| B10MA3 | 1.46 | 3.19 | 115.88 | 1.46 | 1.72 | 15.53 |
| B1DA3 | 1.54 | 3.32 | 115.58 | 1.54 | 1.60 | 3.90 |
| B3DA3 | 1.57 | 3.17 | 101.91 | 1.57 | 1.69 | 7.64 |
| B5DA3 | 1.70 | 3.71 | 118.24 | 1.70 | 1.86 | 9.41 |
| B7DA3 | 1.59 | 3.30 | 107.55 | 1.59 | 1.79 | 12.58 |
| B10DA3 | 1.47 | 3.15 | 113.93 | 1.47 | 1.69 | 15.08 |

ตารางที่ ก-2 ผลของ % pick up และ % add on ของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ผ่านการ ตกแต่งห่วงไฟด้วยผงขาวไหม และผงขาวไหมกับเกลือแอมโมเนียมฟอสเฟตใน ปริมาณที่แตกต่างกัน

| สูตร | น้ำหนักผ้า ก่อน pad (g) | น้ำหนักผ้า หลัง pad (g) | % pick up | น้ำหนักผ้า ก่อนอบ (g) | น้ำหนักผ้า หลังอบ (g) | % add on |
|--------|----------------------------|----------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|----------|
| S1 | 1.55 | 3.28 | 111.61 | 1.55 | 1.59 | 2.58 |
| S3 | 1.58 | 3.48 | 119.97 | 1.58 | 1.66 | 5.06 |
| S5 | 1.68 | 3.87 | 130.26 | 1.68 | 1.91 | 13.64 |
| S7 | 1.57 | 3.45 | 119.75 | 1.57 | 1.79 | 14.01 |
| S10 | 1.67 | 3.74 | 124.07 | 1.67 | 1.92 | 15.21 |
| S1MA3 | 1.69 | 3.73 | 120.71 | 1.69 | 1.77 | 4.73 |
| S3MA3 | 1.71 | 3.75 | 119.30 | 1.71 | 1.83 | 7.02 |
| S5MA3 | 1.72 | 3.72 | 116.28 | 1.72 | 1.90 | 10.47 |
| S7MA3 | 1.71 | 3.82 | 123.39 | 1.71 | 1.92 | 12.28 |
| S10MA3 | 1.52 | 3.22 | 112.26 | 1.52 | 1.73 | 14.11 |
| S1DA3 | 1.80 | 4.32 | 140.00 | 1.80 | 1.94 | 7.78 |
| S3DA3 | 1.88 | 4.34 | 130.85 | 1.88 | 2.04 | 8.51 |
| S5DA3 | 1.64 | 3.72 | 126.83 | 1.64 | 1.83 | 11.59 |
| S7DA3 | 1.75 | 4.13 | 136.00 | 1.75 | 1.99 | 13.71 |
| S10DA3 | 1.54 | 3.35 | 117.53 | 1.54 | 1.78 | 14.45 |

ตารางที่ ก-3 ผลของ % pick up และ % add on ของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ผ่านการ ตกแต่งห่วงไฟด้วยเบนโทไนต์กับผงกาวย่อยในปริมาณที่แตกต่างกัน

| สูตร | น้ำหนักผ้า ก่อน pad (g) | น้ำหนักผ้า หลัง pad (g) | % pick up | น้ำหนักผ้า ก่อนอบ (g) | น้ำหนักผ้า หลังอบ (g) | % add on |
|------|----------------------------|----------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|----------|
| S1B9 | 1.62 | 3.33 | 105.55 | 1.62 | 1.78 | 9.88 |
| S3B7 | 1.60 | 3.37 | 110.63 | 1.60 | 1.79 | 11.88 |
| S5B5 | 1.59 | 3.67 | 130.18 | 1.59 | 1.80 | 12.80 |
| S7B3 | 1.70 | 3.96 | 133.22 | 1.70 | 1.98 | 16.61 |
| S9B1 | 1.53 | 3.63 | 137.25 | 1.53 | 1.89 | 23.53 |

ตารางที่ ก-4 ผลของ % pick up และ % add on ของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ผ่านการ ตกแต่งห่วงไฟด้วยเกลือแอมโมเนียมฟอสเฟตได้แก่ แอมโมเนียมไดไฮโดรเจน ฟอสเฟต และ ไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟตในปริมาณที่แตกต่างกัน

| สูตร | น้ำหนักผ้า ก่อน pad (g) | น้ำหนักผ้า หลัง pad (g) | % pick up | น้ำหนักผ้า ก่อนอบ (g) | น้ำหนักผ้า หลังอบ (g) | % add on |
|------|----------------------------|----------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|----------|
| MA3 | 1.61 | 2.91 | 80.40 | 1.61 | 1.69 | 4.78 |
| DA3 | 1.67 | 3.57 | 113.59 | 1.67 | 1.81 | 8.26 |

ภาคผนวก ก.2 พฤติกรรมการติดไฟ การลามไฟ และการหลอมหยดของผ้าพอลิเอสเตอร์
เทอร์นอโนวูฟเวนแนว 45 องศา

ตารางที่ ก-5 เวลาในการลามไฟ (วินาที)และระยะทางการลามไฟ (ซม.) ของผ้าพอลิเอสเตอร์
นอโนวูฟเวนที่ผ่านการตกแต่งห่วงไฟด้วยเบนโทไนต์ และเบนโทไนต์กับเกลือ
แอมโมเนียมฟอสเฟตในปริมาณที่แตกต่างกัน

| สูตร | เวลาในการลามไฟ (วินาที) | | | เฉลี่ย | ระยะทางการลามไฟ (ซม.) | | | เฉลี่ย |
|-----------|-------------------------|-------|-------|----------|-----------------------|-------|-------|----------|
| | | | | (วินาที) | | | | (วินาที) |
| untreated | 3.82 | 4.30 | 3.25 | 3.79 | 9.00 | 13.20 | 10.10 | 10.77 |
| B1 | 5.21 | 3.22 | 4.98 | 4.47 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| B3 | 4.95 | 5.11 | 4.04 | 4.70 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| B5 | 6.50 | 3.70 | 6.00 | 5.40 | 8.40 | 15.00 | 15.00 | 12.80 |
| B7 | 6.66 | 4.40 | 6.69 | 5.92 | 14.80 | 12.70 | 14.50 | 14.00 |
| B10 | 5.81 | 7.61 | 10.50 | 7.97 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| B1MA3 | 0 | 4.09 | 5.66 | 3.25 | 1.70 | 7.30 | 14.80 | 7.90 |
| B3MA3 | 8.25 | 7.18 | 3.28 | 6.24 | 15.00 | 12.40 | 11.50 | 13.00 |
| B5MA3 | 10.72 | 7.38 | 7.66 | 8.59 | 12.90 | 12.50 | 12.40 | 12.60 |
| B7MA3 | 9.86 | 9.97 | 10.15 | 9.99 | 10.10 | 13.50 | 15.00 | 12.90 |
| B10MA3 | 7.53 | 9.82 | 8.28 | 8.54 | 14.30 | 15.00 | 15.00 | 14.80 |
| B1DA3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.90 | 2.70 | 2.40 | 2.30 |
| B3DA3 | 8.19 | 6.57 | 4.97 | 6.58 | 13.70 | 6.60 | 6.00 | 8.80 |
| B5DA3 | 8.75 | 10.54 | 6.19 | 8.49 | 14.00 | 14.60 | 12.20 | 13.60 |
| B7DA3 | 8.72 | 10.16 | 6.03 | 8.3 | 15.00 | 12.90 | 13.10 | 13.70 |
| B10DA3 | 5.97 | 11.13 | 9.16 | 8.75 | 11.10 | 14.80 | 13.80 | 13.20 |

ตารางที่ ก-6 เวลาในการลามาไฟ (วินาที)และระยะทางการลามาไฟ (ชม.) ของผ้าพอลิเอสเตอร์ นอนวูฟเวนที่ผ่านการตกแต่งห่วงไฟด้วยผงขาวไหม และผงขาวไหม กับเกลือ แอมโมเนียมฟอสเฟตในปริมาณที่แตกต่างกัน

| สูตร | เวลาในการลามาไฟ (วินาที) | | | เฉลี่ย | ระยะทางการลามาไฟ (ชม.) | | | เฉลี่ย |
|--------|--------------------------|-------|-------|----------|------------------------|-------|-------|----------|
| | | | | (วินาที) | | | | (วินาที) |
| S1 | 8.22 | 2.75 | 3.85 | 4.94 | 15.00 | 12.20 | 14.70 | 13.97 |
| S3 | 2.62 | 2.88 | 2.91 | 2.80 | 13.70 | 14.80 | 10.20 | 12.90 |
| S5 | 4.15 | 2.13 | 4.37 | 3.55 | 10.60 | 13.90 | 14.60 | 13.03 |
| S7 | 2.69 | 2.81 | 4.03 | 3.18 | 13.50 | 12.40 | 14.80 | 13.57 |
| S10 | 3.38 | 5.04 | 3.50 | 3.97 | 10.60 | 14.90 | 14.80 | 13.43 |
| S1MA3 | 0 | 1.09 | 0 | 0.36 | 3.10 | 12.00 | 3.40 | 6.17 |
| S3MA3 | 2.88 | 1.75 | 2.56 | 2.40 | 5.90 | 4.60 | 4.50 | 5.00 |
| S5M3 | 0.58 | 0.37 | 0.88 | 0.61 | 6.10 | 4.70 | 6.70 | 5.83 |
| S7MA3 | 11.91 | 13.81 | 7.00 | 10.91 | 11.60 | 12.00 | 6.00 | 9.87 |
| S10MA3 | 13.25 | 10.75 | 10.47 | 11.49 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| S1DA3 | 0 | 3.15 | 1.50 | 1.55 | 3.10 | 5.60 | 5.60 | 4.77 |
| S3DA3 | 0.50 | 0 | 0.79 | 0.43 | 5.20 | 2.90 | 5.20 | 4.43 |
| S5DA3 | 10.59 | 3.91 | 5.16 | 6.55 | 13.60 | 5.40 | 5.40 | 8.13 |
| S7DA3 | 1.30 | 1.79 | 3.19 | 2.09 | 10.10 | 5.40 | 15.00 | 10.17 |
| S10DA3 | 17.50 | 15.28 | 13.41 | 15.40 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |

ตารางที่ ก-7 เวลาในการลामไฟ (วินาที) และระยะทางการลामไฟ (ซม.) ของผ้าพอลิเอสเตอร์ นอนวูฟเวนที่ผ่านการตกแต่งหน่วงไฟด้วยเบนโทไนต์กับผงกาวยไหมในปริมาณที่แตกต่างกัน


| สูตร | เวลาในการลामไฟ (วินาที) | | | เฉลี่ย (วินาที) | ระยะทางการลामไฟ (ซม.) | | | เฉลี่ย (วินาที) |
|------|-------------------------|-------|------|--------------------|-----------------------|-------|-------|--------------------|
| | S1B9 | 5.84 | 5.25 | 3.41 | 4.83 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| S3B7 | 4.56 | 6.31 | 6.72 | 5.86 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| S5B5 | 8.87 | 7.69 | 5.72 | 7.43 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| S7B3 | 7.25 | 10.50 | 8.34 | 8.70 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| S9B1 | 2.38 | 3.65 | 2.78 | 2.94 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |

ตารางที่ ก-8 เวลาในการลामไฟ (วินาที) และระยะทางการลामไฟ (ซม.) ของผ้าพอลิเอสเตอร์ นอนวูฟเวนที่ผ่านการตกแต่งหน่วงไฟด้วยเกลือแอมโมเนียมฟอสเฟตได้แก่ แอมโมเนียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต และ ไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟตใน ปริมาณที่แตกต่างกัน


| สูตร | เวลาในการลामไฟ (วินาที) | | | เฉลี่ย (วินาที) | ระยะทางการลामไฟ (ซม.) | | | เฉลี่ย (วินาที) |
|------|-------------------------|---|---|--------------------|-----------------------|------|------|--------------------|
| | MA3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.60 | 3.50 | 2.90 |
| DA3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.30 | 4.60 | 2.50 | 3.13 |

ภาคผนวก ข


ภาคผนวก ข การวิเคราะห์สมบัติทางความร้อนของผ้าพอลิเอสเตอร์ที่ไม่ผ่านและผ่านการตกแต่งหน่วงไฟ ด้วยเทคนิค TGA และ DSC




รูปที่ ข-1 TGA เทอร์โมแกรมของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ไม่ผ่านการตกแต่งหน่วงไฟ




รูปที่ ข-2 TGA เทอร์โมแกรมของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ผ่านการตกแต่งหน้าไฟด้วยเบนโทไนต์ 1 %




รูปที่ ข-3 TGA เทอร์โมแกรมของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ผ่านการตกแต่งหน้าไฟด้วยเบนโทไนต์ 10 %




รูปที่ ข-4 TGA เทอร์โมแกรมของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ผ่านการตกแต่งหน่วงไฟด้วยเบนโทไนต์ 1 % กับ ไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต 3 %




รูปที่ ข-5 TGA เทอร์โมแกรมของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ผ่านการตกแต่งหน่วงไฟด้วยเบนโทไนต์ 10 % กับ ไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต 3 %




รูปที่ ข-6 TGA เทอร์โมแกรมของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ผ่านการตกแต่งหน่วงไฟด้วยผง
 กาวไหม 1 %




รูปที่ ข-7 TGA เทอร์โมแกรมของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ผ่านการตกแต่งหน่วงไฟด้วยผง
 กาวไหม 10 %




รูปที่ ข-8 TGA เทอร์โมแกรมของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ผ่านการตกแต่งหนังไฟด้วยผง
 กาวไหม 1 % กับ ไทแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต 3 %




รูปที่ ข-9 TGA เทอร์โมแกรมของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ผ่านการตกแต่งหนังไฟด้วยผง
 กาวไหม 10 % กับ ไทแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต 3 %




รูปที่ ข-10 TGA เทอร์โมแกรมของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ผ่านการตกแต่งหน่วงไฟด้วยผง
 กาวไหม 1 % กับ เบนโทไนต์ 9 %




รูปที่ ข-11 TGA เทอร์โมแกรมของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ ผ่านการตกแต่งหน่วงไฟด้วยได
 แอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต 3 %




รูปที่ ข-12 กราฟ DSC ของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ไม่ผ่านการตกแต่งห่วงไฟ




รูปที่ ข-13 กราฟ DSC ของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ผ่านการตกแต่งห่วงไฟด้วย เบนโทไตรazole 1%




รูปที่ ข-14 กราฟ DSC ของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ผ่านการตกแต่งหน่วงไฟด้วยเบนโทไนต์ 10 %




รูปที่ ข-15 กราฟ DSC ของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ผ่านการตกแต่งหน่วงไฟด้วยเบนโทไนต์ 1 % กับ ไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต 3 %




รูปที่ ข-16 กราฟ DSC ของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูล์ฟเวนท์ที่ผ่านการตกแต่งหน่วงไฟด้วยเบนโทไนต์ 10 % กับ ไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต 3 %




รูปที่ ข-17 กราฟ DSC ของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูล์ฟเวนท์ที่ผ่านการตกแต่งหน่วงไฟด้วย ผงกาวยใหม่ 1 %




รูปที่ ข-18 กราฟ DSC ของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ผ่านการตกแต่งหนองไฟด้วย ผงกาวใหม่ 10 %




รูปที่ ข-19 กราฟ DSC ของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ผ่านการตกแต่งหนองไฟด้วยผงกาวใหม่ 1 % กับ ไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต 3 %



รูปที่ ข-20 กราฟ DSC ของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ผ่านการตกแต่งห่วงไฟด้วยผงกาวยใหม่ 10 % กับ ไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต 3 %




รูปที่ ข-21 กราฟ DSC ของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ผ่านการตกแต่งห่วงไฟด้วยผงกาวยใหม่ 1 % กับ เบนโทไนต์ 9 %




รูปที่ ข-22 กราฟ DSC ของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ผ่านการตกแต่งหน่วงไฟด้วยไดอามิเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต 3 %

ภาคผนวก ค


ภาคผนวก ค. การวิเคราะห์ด้วยเทคนิค Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FT-IR)




รูปที่ ค-1 ATR-FTIR สเปกตรัมของผ้าพอลิเอทเธอร์นอวนูฟเวนท์ที่ไม่ผ่านการตกแต่งหน่วงไฟ




รูปที่ ค-2 ATR-FTIR สเปกตรัมของผ้าพอลิเอทเธอร์นอวนูฟเวนท์ที่ผ่านการตกแต่งหน่วงไฟด้วยเบนโทไนด์ 1 %




รูปที่ ค-3 ATR -FTIR สเปกตรัมของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ผ่านการตกแต่งหน่วงไฟด้วย เบนโทไนต์ 10 %




รูปที่ ค-4 ATR -FTIR สเปกตรัมของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ผ่านการตกแต่งหน่วงไฟด้วย เบนโทไนต์ 1 % กับ ไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต 3 %




รูปที่ ค-5 ATR -FTIR สเปกตรัมของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ผ่านการตกแต่งหน่วงไฟด้วย เบนโทไนด์ 10 % กับ ไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต 3 %




รูปที่ ค-6 ATR -FTIR สเปกตรัมของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ผ่านการตกแต่งหน่วงไฟด้วยผง กาวไหม 1 %




รูปที่ ค-7 ATR -FTIR สเปกตรัมของผ้าพอลิเอสเตอร์อินอนวูฟเวนที่ผ่านการตกแต่งหน้าไฟด้วยผง
ถ่าน 10 %




รูปที่ ค-8 ATR -FTIR สเปกตรัมของผ้าพอลิเอสเตอร์อินอนวูฟเวนที่ผ่านการตกแต่งหน้าไฟด้วยผง
ถ่าน 1 % กับ ไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต 3 %



รูปที่ ค-9 ATR-FTIR สเปกตรัมของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ผ่านการตกแต่งหน่วงไฟด้วยผง กาวใหม่ 10 % กับ ไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต 3 %



รูปที่ ค-10 ATR-FTIR สเปกตรัมของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ผ่านการตกแต่งหน่วงไฟด้วย ผงกาวใหม่ 1 % กับ เบนโทไตรazole 9 %



รูปที่ ค-11 ATR -FTIR สเปกตรัมของผ้าพอลิเอสเตอร์นอนวูฟเวนที่ผ่านการตกแต่งหน่วงไฟด้วย ไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต 3 %

ภาคผนวก ง

ภาคผนวก ง ค่าความกระด้างของพอลิเอสเทอร์นอนูฟเวนที่ตกแต่งหน่วงไฟด้วยสาร
หน่วงไฟสูตรต่างๆ

ตารางที่ ง-1 ค่าความกระด้างของพอลิเอสเทอร์นอนูฟเวนที่ไม่ผ่านตกแต่งหน่วงไฟ

| UNTREATE D | ค่าความกระด้าง (มิลลิเมตร) | | | | |
|---------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | ชั้นที่ 1 | ชั้นที่ 2 | ชั้นที่ 3 | ชั้นที่ 4 | ชั้นที่ 5 |
| 1 | 38.5 | 40.0 | 39.5 | 42.0 | 41.0 |
| 2 | 39.0 | 41.5 | 38.0 | 38.0 | 37.0 |
| 3 | 35.5 | 36.5 | 40.0 | 40.0 | 36.0 |
| 4 | 36.0 | 37.5 | 39.5 | 39.5 | 38.5 |
| ค่าเฉลี่ย | 37.3 | 37.5 | 39.9 | 39.9 | 38.1 |
| ค่าเฉลี่ยรวม | 39 | | | | |

ตารางที่ ง-2 ค่าความกระด้างของพอลิเอสเทอร์นอนูฟเวนที่ผ่านตกแต่งหน่วงไฟด้วยเบนโทไนต์
1 % กับไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต 3 %

| B1DA3 | ค่าความกระด้าง (มิลลิเมตร) | | | | |
|--------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | ชั้นที่ 1 | ชั้นที่ 2 | ชั้นที่ 3 | ชั้นที่ 4 | ชั้นที่ 5 |
| 1 | 38.0 | 41.5 | 36.0 | 36.5 | 37.5 |
| 2 | 36.0 | 35.5 | 39.5 | 40.0 | 40.5 |
| 3 | 41.5 | 39.0 | 35.0 | 34.0 | 34.5 |
| 4 | 34.5 | 34.5 | 32.5 | 32.0 | 38.0 |
| ค่าเฉลี่ย | 37.5 | 37.6 | 35.8 | 35.6 | 37.6 |
| ค่าเฉลี่ยรวม | 37 | | | | |

ตารางที่ ง-3 ค่าความกระด้างของพอลิเอสเทอร์ร่อนวูฟเวนที่ผ่านตกแต่งหนองไฟด้วยผงขาวใหม่
1 % กับไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต 3 %

| S1DA3 | ค่าความกระด้าง (มิลลิเมตร) | | | | |
|---------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | ชั้นที่ 1 | ชั้นที่ 2 | ชั้นที่ 3 | ชั้นที่ 4 | ชั้นที่ 5 |
| 1 | 38.5 | 39.5 | 36.5 | 42.5 | 37.0 |
| 2 | 36.0 | 38.0 | 37.5 | 41.0 | 34.5 |
| 3 | 40.5 | 37.5 | 40.0 | 39.0 | 38.0 |
| 4 | 42.0 | 41.0 | 38.0 | 37.5 | 39.0 |
| ค่าเฉลี่ย | 39.3 | 39.0 | 38.0 | 40.0 | 37.1 |
| ค่าเฉลี่ยรวม | 39 | | | | |

ตารางที่ ง-4 ค่าความกระด้างของพอลิเอสเทอร์ร่อนวูฟเวนที่ผ่านตกแต่งหนองไฟด้วยได
แอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต 3 %

| DA3 | ค่าความกระด้าง (มิลลิเมตร) | | | | |
|---------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | ชั้นที่ 1 | ชั้นที่ 2 | ชั้นที่ 3 | ชั้นที่ 4 | ชั้นที่ 5 |
| 1 | 35.5 | 38.5 | 41.0 | 38.0 | 40.0 |
| 2 | 39.5 | 42.5 | 36.0 | 37.0 | 40.5 |
| 3 | 37.0 | 38.0 | 39.5 | 39.5 | 41.5 |
| 4 | 40.0 | 40.0 | 42.0 | 40.5 | 37.5 |
| ค่าเฉลี่ย | 38.0 | 39.8 | 39.6 | 38.8 | 39.9 |
| ค่าเฉลี่ยรวม | 39 | | | | |

ภาคผนวก จ

ภาคผนวก จ สมบัติทางเคมีและกายภาพของเบนโทไนต์ แมคเจล SAC เกรด



SAC GRADE



เบนโทไนต์ แมคเจล SAC เกรด เป็นนวัตกรรมใหม่ของเรา ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ มากกว่า 10 เท่า ซึ่งสามารถใช้กับอุตสาหกรรมได้หลายประเภท อาทิเช่น อุตสาหกรรมเซรามิค อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง เป็นต้น

คุณสมบัติทางเคมี (On dry basis at 105 °C)

| | | | |
|----------------------------------|-----------|--------------------|-----------|
| SiO ₂ : | 65-70 % | MgO : | 2.0-3.0 % |
| Al ₂ O ₃ : | 13-17 % | CaO : | 1.5-2.5 % |
| Fe ₂ O ₃ : | 1-2 % | K ₂ O : | 0.4-0.8 % |
| Na ₂ O : | 1.5-2.5 % | TiO ₂ : | 0.2-0.3 % |
| LOI : | 10-12 % | | |

คุณสมบัติทางกายภาพ

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Moisture Content , % | 8-12 |
| 5% Suspension , pH | 9.5-11.0 |
| Swelling Index , ml per 2 g of clay | 15 min |
| Viscometer Dial Reading @ 600 rpm | 12-20 |
| Dry partical size (pass 200 mesh) , % | 80 min |
| Liquid Limit , % | 400 min |

ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นางสาวภาอรุณี เชื้อนพวงศ์ เกิดเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2527 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2549 หลังจากนั้นจึงเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์และเทคโนโลยีสิ่งทอ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปีการศึกษา 2550 และสำเร็จการศึกษาในภาคต้นปีการศึกษา 2552