

จลนพลศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลง เมทานอล เป็นก๊าซโซลีนโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาอานาโตซิลิแคต



นาย สุชาติ ไตรบำรุงสุข

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2530

ISBN 974-567-614-4

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

012532

i10299786

KINETICS OF METHANOL CONVERSION TO GASOLINE VIA VANADOSILICATE CATALYST

Mr. Suchart Tribumrungsuk

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements

for the degree of Master of Engineering

Department of Chemical Engineering

Graduate School

Chulalongkorn University

1987

ISBN 974-567-614-4

หัวข้อวิทยานิพนธ์

จลนพลศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลง เมทานอล เป็นก๊าซโซลีน

โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาอานาโคซิลิเคต

โดย

นาย สุชาติ ไครบำรุงสุข

ภาควิชา

วิศวกรรมเคมี

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุรา ปานเจริญ



บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้บัณฑิตวิทยาลัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาคามหลักสูตรปริญญาโทบัณฑิต

[Handwritten signature]

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

(ศาสตราจารย์ ดร.ถาวร วัชรากัญ)

คณะกรรมการการสอบวิทยานิพนธ์

[Handwritten signature]

ประธานกรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ)

[Handwritten signature]

อาจารย์ที่ปรึกษา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุรา ปานเจริญ)

[Handwritten signature]

กรรมการ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะสาร ประเสริฐธรรม)

[Handwritten signature]

กรรมการ

(รองศาสตราจารย์ เอมอร พิมูลธรรม)

หัวข้อวิทยานิพนธ์ จลนพลศาสตร์ของการ เปลี่ยนแปลง เมทานอล เป็นก๊าซโซลีน
 โดยใช้ตัว เร่งปฏิกิริยาวานาโดซิลิ เคต
 โดย นาย สุชาติ ไตรบำรุงสุข
 อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อูรา ปานเจริญ
 ภาควิชา วิศวกรรมเคมี
 ปีการศึกษา 2529



บทคัดย่อ

จากความสำเร็จของ Chang และ Silvestri ในการเปลี่ยนเมทานอลเป็นก๊าซโซลีน บนตัวเร่งปฏิกิริยา ZSM-5 ซึ่งเป็นซีโอไลท์สังเคราะห์ชนิดใหม่ได้มีการทำวิจัยปฏิกิริยานี้โดยใช้ ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีโครงสร้างแตกต่างกันรวมทั้งตัวเร่งปฏิกิริยาวานาโดซิลิเคต ในการศึกษาเชิง วิศวกรรมของตัวเร่งปฏิกิริยาวานาโดซิลิเคต พบว่าตัวเร่งที่มีอัตราส่วนซิลิกาต่อวานาเดียมเท่ากับ 90 มีคุณสมบัติการเลือกผลิตภัณฑ์สารโอลิฟินที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำสูง ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้เป็นวัตถุดิบที่ สำคัญในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

ในการวิจัยนี้ทำการศึกษาปฏิกิริยาขั้นต้นของการเกิดสารไฮโดรคาร์บอนบนตัวเร่ง ปฏิกิริยาวานาโดซิลิเคต ที่มีอัตราส่วนซิลิกาต่อวานาเดียมเท่ากับ 90 ที่อุณหภูมิ 280, 320 และ 360 องศาเซลเซียส โดยใช้เครื่องปฏิกรณ์แบบไมโครที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 6 มิลลิเมตร พบว่ากลไกของปฏิกิริยามีลักษณะเดียวกับปฏิกิริยาบนตัวเร่งปฏิกิริยา ZSM-5 และอัตราการเกิด ปฏิกิริยาที่ได้เป็นแบบอินทรินซิก (Intrinsic rate) ค่าคงที่ของปฏิกิริยาในแบบจำลอง จลนพลศาสตร์พบว่าอัตราการเกิดของอีเทนจากสารออกซิเจนเนตมีค่าใกล้เคียงกับอัตราการทำปฏิกิริยา ระหว่างสารออกซิเจนเนตกับผลิตภัณฑ์โอลิฟินที่ 280 องศาเซลเซียสเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นที่ 320 และ 360 องศาเซลเซียส อัตราการเกิดของอีเทนจะช้าลง เมื่อเทียบกับของปฏิกิริยาระหว่างสาร ออกซิเจนเนตกับสารโอลิฟินตามลำดับ และได้ค่าพลังงานกระตุ้นที่ปรากฏของปฏิกิริยาระหว่าง สารออกซิเจนเนตกับสารโอลิฟินจากสมการของอาลีเนียสเท่ากับ 29,569.78 คอจรัมโมล และ ค่าคงที่เท่ากับ 3.56×10^{14} ในช่วงอุณหภูมิที่ทำการวิจัย

Thesis Title Kinetics of Methanol Conversion to Gasoline via
Vanadosilicate Catalyst

Name Mr. Suchart Tribumrungsuk

Thesis Advisor Assistance Professor Ura Pancharoen, Ph.D.

Department Chemical Engineering

Academic Year 1935



Abstract

Since the success of Chang and Silvestri in Methanol conversion to Gasoline via ZSM-5 as a new Zeolite catalyst. There have been many studies on this reaction by using the new different structure catalysts, including Vanadosilicate. In the engineering test, Vanadosilicate (Si/V = 90) has high selectivity on light olefins ($C_2 - C_4$ olefins) which are the important raw materials in Petrochemical Industries.

In this research, the kinetics of initial stages of the hydrocarbon formation reaction on Vanadosilicate (Si/V = 90) at temperature of 280, 320 and 360°C had been studied in a Microreactor (diameter = 6 mm.). It find that its reaction mechanism is the same as mechanism on ZSM-5 catalyst. The rate of reaction in this research is the intrinsic rate because of using the microreactor and high space velocity. The values of the rate constants from the kinetic model suggest that the initial rate of formation of ethylene from oxygenates is nearly equal to the rate of reaction of oxygenates with the product olefins at 280°C. When temperature increases to 320 and 360°C, the initial rate of ethylene formation is slower respectively than the rate of

reaction of oxygenates with the product olefins. The appearant
activated energy of the reaction of oxygenates with the product
olefins by Arrhenius's equation is 29, 569.78 calories/g-mole and
its constant is 3.56×10^{14} in this temperature region.



กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์นี้ได้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง ๒ ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุรา ปานเจริญ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะสาร ประเสริฐธรรม ที่ได้กรุณาให้คำปรึกษาแนะนำช่วยเหลือและอบรมสั่งสอนมาโดยตลอด รวมทั้ง คณาจารย์ในภาควิชาวิศวกรรมเคมีทุก ๆ ท่านที่กรุณาให้คำปรึกษาแนะนำ ขอขอบคุณศูนย์บริการ เอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ให้ความกรุณาในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการวิจัย

วิทยานิพนธ์นี้จะไม่สามารถสำเร็จลงได้หากไม่ได้รับการสนับสนุนด้าน เงินทุนวิจัยจาก บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงขอได้รับความขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วย

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณพี่ เพื่อน และน้อง ๆ ที่เป็นกำลังใจสนับสนุนและช่วยเหลือการทำ วิทยานิพนธ์มาโดยตลอด

สารบัญ



	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	จ
กิตติกรรมประกาศ	ช
สารบัญตาราง	ฉ
สารบัญรูป	ฉ
สารบัญภาพ	ณ
บทที่	
1. บทนำ	1
2. ตัวเร่งปฏิกิริยาวานาโดซิลิเกต	5
2.1 การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาวานาโดซิลิเกต	5
2.1 คุณสมบัติต่าง ๆ ของตัวเร่งปฏิกิริยาวานาโดซิลิเกต	8
2.3 ผลของตัวแปรต่าง ๆ ที่มีผลต่อปฏิกิริยาการเปลี่ยนเมทานอล เป็นก๊าซโซลีนบนตัวเร่งปฏิกิริยาวานาโดซิลิเกต	17
3. จลนพลศาสตร์และกลไกของปฏิกิริยาการเปลี่ยนเมทานอลเป็นก๊าซโซลีน โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา ZSM-5	33
3.1 ปฏิกิริยาอีเทอร์ริฟิเคชัน	33
3.2 ปฏิกิริยาการเกิดสารไฮโดรคาร์บอน	33
3.3 การเปลี่ยนแปลงของสารโอลิฟินเป็นสารพาราฟิน	37
3.4 การศึกษาแบบจำลองทางจลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาการเปลี่ยน เมทานอลเป็นสารไฮโดรคาร์บอน	38
บทที่	
4. การทดลอง	48
4.1 การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยา	48
4.2 เครื่องมือในการทดลอง	48

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

4.3	วิธีทดลอง	55
4.4	การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสังเคราะห์	56
4.5	การศึกษาจลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาการเปลี่ยนเมทานอล เป็นสารไฮโดรคาร์บอนที่อุณหภูมิต่าง ๆ	59
5.	ผลการทดลอง	61
6.	สรุปผลการทดลอง	77
เอกสารอ้างอิง		80
ภาคผนวก ก		83
1ก	คุณสมบัติของตัวเร่งปฏิกิริยาแวนาโดซิลิเกตที่มีค่า Si/V เท่ากับ 90 ที่ใช้ในการทดลอง	83
2ก	การคำนวณหาอัตราการไหลของก๊าซเข้าที่ความเร็วเชิงสเปซ ที่ต้องการ	84
3ก	กราฟความดันไอของเมทานอล	87
4ก	การคำนวณน้ำหนักของคาร์บอนในเมทานอลที่เข้าเครื่องปฏิกรณ์ ..	88
ภาคผนวก ข		90
1ข	โครมาโตแกรมของการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สารไฮโดรคาร์บอน ...	90
2ข	ตัวอย่างการคำนวณร้อยละของน้ำหนักคาร์บอนในผลิตภัณฑ์	92
ภาคผนวก ค		96
1ค	การใช้วิธีกำลังสองน้อยที่สุดในการหาสมการเส้นถดถอยแบบ เส้นตรงสำหรับตัวแปรอิสระหนึ่งตัวแปร	96
2ค	โปรแกรมคอมพิวเตอร์การวิเคราะห์สมการเส้นถดถอยแบบ เส้นตรง	100
3ค	การคำนวณค่าคงที่ที่เหมาะสมในการพิตแบบจำลองตามโปรแกรม คอมพิวเตอร์	102

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
4ค ค่าคงที่สมการอาลีเนียสสำหรับค่าคงที่ k_2 ที่คำนวณได้ตาม โปรแกรมคอมพิวเตอร์	105
ภาคผนวก ง การคำนวณการเปลี่ยนแปลงของสารออกซิเจนที่เวลาต่าง ๆ ที่ อุณหภูมิ 360 องศาเซลเซียส	106
ประวัติผู้เขียน	110

สารบัญตาราง

ตารางที่

หน้า

1.1	การเปรียบเทียบงานวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนเมทานอล เป็น สารไฮโดรคาร์บอน	1
1.2	การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติการเลือกผลิตภัณฑ์ของ เมทานอล ตัวเร่งปฏิกิริยาเมทัลโลซิลิเคตหลาย ๆ ชนิด	3
2.1	พื้นที่ผิว BET (BET SURFACE AREA) ของ Na-form H-form ของตัวเร่งปฏิกิริยาวานาโดซิลิเคต	8
2.2	อิทธิพลของอัตราส่วน Si/V ต่อความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยา และคุณสมบัติการเลือกผลิตภัณฑ์ของตัวเร่งปฏิกิริยาเมทัลโลซิลิเคต ที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส	19
2.3	อิทธิพลของอัตราส่วน Si/V ต่อความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยา และคุณสมบัติการเลือกผลิตภัณฑ์ของตัวเร่งปฏิกิริยาเมทัลโลซิลิเคต ที่อุณหภูมิ 360 องศาเซลเซียส	21
2.4	ผลของความเร็วเชิงสเปซต่อความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาและ คุณสมบัติการเลือกผลิตภัณฑ์ของตัวเร่งปฏิกิริยา (∞ , 400, 200)	24
2.5	ผลของความเข้มข้นของ MeOH ต่อความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยา และคุณสมบัติการเลือกผลิตภัณฑ์ของตัวเร่งปฏิกิริยา (1,600)	26
2.6	ผลของอุณหภูมิต่อความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาและคุณสมบัติ การเลือกผลิตภัณฑ์ของตัวเร่งปฏิกิริยา H-Si-V (1,600)	
2.7	ผลของอุณหภูมิต่อความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาและคุณสมบัติ การเลือกผลิตภัณฑ์ของตัวเร่งปฏิกิริยา H-Si-V (90)	31

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
3.1 การเปลี่ยนแปลงของ เมทานอล เป็นสารไฮโดรคาร์บอนที่อุณหภูมิ 370 องศาเซลเซียส	42
3.2 ค่า Stoichiometric Matrix A	45
3.3 ชุดของปฏิกิริยาที่ไม่ขึ้นกับเส้นตรง	45
3.4 แสดงแบบจำลองทางจลนพลศาสตร์	46
3.5 แสดงอัตราส่วนพารามิเตอร์ทางจลนพลศาสตร์	47
4.1 แสดงสภาวะการวิเคราะห์ด้วยเครื่องก๊าซโครมาโตกราฟฟี	58
4.2 แสดงสภาวะการปฏิบัติการทั้งหมดของการทดลอง	59
5.1 แสดงผลการคำนวณร้อยละของน้ำหนักคาร์บอนของสารไฮโดรคาร์บอน ที่อุณหภูมิ 280 องศาเซลเซียส	61
5.2 แสดงผลการคำนวณร้อยละของน้ำหนักคาร์บอนของสารไฮโดรคาร์บอน ที่อุณหภูมิ 320 องศาเซลเซียส	62
5.3 แสดงผลการคำนวณร้อยละของน้ำหนักคาร์บอนของสารไฮโดรคาร์บอน ที่อุณหภูมิ 360 องศาเซลเซียส	62
5.4 ผลการพิตข้อมูลกับแบบจำลองที่อุณหภูมิ 280 องศาเซลเซียส	70
5.5 ผลการพิตข้อมูลกับแบบจำลองที่อุณหภูมิ 320 องศาเซลเซียส	71
5.6 ผลการพิตข้อมูลกับแบบจำลองที่อุณหภูมิ 360 องศาเซลเซียส	72
5.7 ค่า k_2 และ k_1 ที่ได้จากการคำนวณโดยสมการที่ 5.8 และ 5.9	73
5.8 ค่าคงที่ต่าง ๆ และผลการวิเคราะห์สมการอัสินีเยสสำหรับค่า k_2 ..	75
1ก อัตราการไหลของก๊าซเข้าที่อุณหภูมิและความเร็วเชิงสเปซต่าง ๆ กัน	83
2ก น้ำหนักคาร์บอนใน เมทานอลที่เครื่องปฏิกรณ์ที่ความเร็วเชิงสเปซและ อุณหภูมิต่าง ๆ ที่ใช้ในการทดลอง	84
1ง ตารางที่ 1ง ค่า $-\frac{dA}{dt}$ ที่ได้จากการคำนวณโดยกราฟและแบบจำลอง ทางจลนพลศาสตร์	109

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1 แผนภูมิการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาโดยวิธีที่ปรับปรุงโดยห้องปฏิบัติการวิจัยทางวิศวกรรมตัวเร่งปฏิกิริยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	7
2.2 พื้นที่ผิว BET ของ Na-form และ H-form ของตัวเร่งปฏิกิริยาวานาโดซิลิเกต	9
2.3 แสดงผลจาก EMAX ของตัวเร่งปฏิกิริยาวานาโดซิลิเกตที่ Si/V เท่ากับ 90 และ 3,200	10
2.4 รูปถ่าย SEM ของตัวเร่งปฏิกิริยาที่มี Si/V = 100 ที่กำลังขยายในช่วง 3,000 - 10,000 เท่า	12
2.5 รูปถ่าย SEM ของตัวเร่งปฏิกิริยาที่มี Si/V = 200 ที่กำลังขยายในช่วง 500 - 7,000 เท่า	13
2.6 รูปถ่าย SEM ของตัวเร่งปฏิกิริยาที่มี Si/V = 90 ที่กำลังขยายในช่วง 5,000 - 10,000 เท่า	14
2.7 รูปถ่าย SEM ของตัวเร่งปฏิกิริยาที่มี Si/V = 40 ที่กำลังขยายในช่วง 3,000 - 10,000 เท่า	15
2.8 การศึกษาตัวเร่งปฏิกิริยาวานาโดซิลิเกตโดยใช้ XRD	16
2.9 กราฟ TPD (NH ₃) ของตัวเร่งปฏิกิริยาวานาโดซิลิเกต	18
2.10 ผลของอัตราส่วน Si/V ต่อการกระจายของสารไฮโดรคาร์บอน (สภาวะของการเกิดปฏิกิริยา : SV = 2,000 ต่อชั่วโมง, อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส, 80 % N ₂ , 20 % MeOH)	20
2.11 ผลของอัตราส่วน Si/V ต่อการกระจายของสารไฮโดรคาร์บอน (สภาวะของการเกิดปฏิกิริยา : SV = 2,000 ต่อชั่วโมง, อุณหภูมิ 360 องศาเซลเซียส, 80 % N ₂ , 20 % MeOH)	22
2.12 ผลของความเร็วเชิงสเปซต่อการกระจายของสารไฮโดรคาร์บอน (สภาวะของการเกิดปฏิกิริยา : อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส, 80 % N ₂ , 20 % MeOH เวลา 1 ชั่วโมง)	25

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
2.13 ผลของความเข้มข้นของ MeOH ต่อการกระจายของสารไฮโดรคาร์บอนของตัวเร่งปฏิกิริยา H-Si-V (1600) (สภาวะของการเกิดปฏิกิริยา : SV = 2,000ต่อชั่วโมง, อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส)	27
2.14 ผลของอุณหภูมิต่อการกระจายของสารไฮโดรคาร์บอนของตัวเร่งปฏิกิริยา H-Si-V (1600) (สภาวะของการเกิดปฏิกิริยา: SV = 2,000 ต่อชั่วโมง, 80 % N ₂ , 20 % MeOH)	30
2.15 ผลของอุณหภูมิต่อการกระจายของสารไฮโดรคาร์บอนของตัวเร่งปฏิกิริยา H-Si-V (90) (สภาวะของการเกิดปฏิกิริยา : SV = 2,000 ต่อชั่วโมง, 80 % N ₂ , 20 % MeOH)	32
3.1 การเปลี่ยนเมทิลอีเธอร์เป็นสารโอลิฟินที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำ	35
3.2 การชนของคาร์บินต่ออิติน	36
3.3 การชนของคาร์บินต่อโพรพิน	37
3.4 แสดงขั้นตอนการเปลี่ยนเมทานอลเป็นสารไฮโดรคาร์บอน	37
3.6 การเปรียบเทียบวิถีของปฏิกิริยา (reaction paths) การเปลี่ยนเมทานอลเป็นสารไฮโดรคาร์บอนจากการทดลองและจากทฤษฎี	43
3.7 แสดงค่าความดันขึ้นอยู่กัพารามิเตอร์ทางจลนพลศาสตร์ k ₁ และ k ₂	44
4.1 แสดงแผนภาพเครื่องมือทดลองปฏิกิริยา MTG โดยเครื่องปฏิกรณ์ขนาดเล็ก (micro reactor)	49
4.2 กราฟการคาร์เบรทของเครื่องวัดอัตราการไหลสำหรับก๊าซชนิดต่าง ๆ	50
5.1 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสารไฮโดรคาร์บอน -CH ₂ ที่เหลือในสารออกซิเจนเนตกับเวลาสัมผัสที่อุณหภูมิ 280 องศาเซลเซียส	64
5.2 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสารไฮโดรคาร์บอน -CH ₂ ที่เหลือในสารออกซิเจนเนตกับเวลาสัมผัสที่อุณหภูมิ 320 องศาเซลเซียส	65

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
5.3 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสารไฮโดรคาร์บอน $-CH_2$ ที่เหลือใน สารออกซิเจนเนตกับเวลาสัมผัสที่อุณหภูมิ 360 องศาเซลเซียส	66
5.4 ความสัมพันธ์ระหว่าง k_2 กับ $1/T$ ที่ได้จากการคำนวณ	76
1ก แสดงตัวเร่งปฏิกิริยาวานาโดซิลิเกต ($Si/V = 90$) ที่ใช้ในการ ทดลองจาก Scanning Electron	83
2ก Pattern ของตัวเร่งปฏิกิริยาวานาโดซิลิเกต ($Si/V = 90$) ที่ใช้ ในการทดลองจาก XRD	84
3ก กราฟความดันไอของเมทานอลในช่วงอุณหภูมิ -14 ถึง 65 องศาเซลเซียส	87
1ข โครมาโตแกรมการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของเครื่องก๊าซโครมาโตกราฟฟี GOW MAC รุ่น Series 750	90
2ข โครมาโตแกรมการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของเครื่องก๊าซโครมาโตกราฟฟี GOW MAC รุ่น Series 150	91
3ข โครมาโตแกรมการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของเครื่องก๊าซโครมาโตกราฟฟี GOW MAC รุ่น Series 750 สำหรับการทดลองที่ความเร็วเชิงสเปซ 10,000 ต่อชั่วโมง อุณหภูมิ 280 องศาเซลเซียส	94
4ข โครมาโตแกรมการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของเครื่องก๊าซโครมาโตกราฟฟี GOW MAC รุ่น Series 150 สำหรับการทดลองที่ความเร็วเชิงสเปซ 10,000 ต่อชั่วโมง อุณหภูมิ 280 องศาเซลเซียส	95
1ค แสดงความคลาดเคลื่อนของค่าแต่ละค่ารอบเส้นที่ประมาณขึ้นมา	97
2ค แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง X และ Y	99
1ง กราฟความสัมพันธ์ระหว่างสารออกซิเจนเนตที่เหลือกับเวลาสัมผัสที่อุณหภูมิ 360 องศาเซลเซียส	108

สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า
4.1	เครื่องมือที่ใช้ในการทำวิจัย	52
4.2	เครื่องปฏิกรณ์ซึ่งบรรจุอยู่ในเตาปฏิกรณ์	53
4.3	หลอดแก้วที่บรรจุสารเมทานอล	54
4.4	เครื่องก๊าซโครมาโตกราฟฟี GOW MAC รุ่น Series 150	57
4.5	เครื่องก๊าซโครมาโตกราฟฟี GOW MAC รุ่น Series 750	57