

การดัดแปรฝ้ายเพื่อการข้อมฝ้ายผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายในชั้นตอนเดียว



นางสาวพวงแก้ว ชาวโพรงพาง

สถาบันวิทยบริการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์และเทคโนโลยีสิ่งทอ ภาควิชาวัสดุศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2548

ISBN 974-14-2310-1

ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

MODIFICATION OF COTTON FOR ONE STEP  
DYEING OF POLYESTER/COTTON BLEND FABRIC

Miss Puangkaew Chaopongpang



สถาบันวิทยบริการ

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements  
for the Degree of Master of Science Program in Applied Polymer Science and Textile Technology

Department of Materials Science

Faculty of Science

Chulalongkorn University

Academic Year 2005

ISBN 974-14-2310-1



นางสาว พวงแก้ว ชาวโงงพาง : การดัดแปรฝ้ายเพื่อการย้อมผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายใน  
ขั้นตอนเดียว(MODIFICATION OF COTTON FOR ONE STEP DYEING OF  
POLYESTER/COTTON BLEND FABRIC) อ.ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร. กาวิ ศรีภูถัก  
114 หน้า. ISBN 974-14-2310-1.

สารดัดแปรสมบัติคลูดิคลิรีแอคทีฟสำหรับเซลลูโลส Glycidyl triethanolamine methyl ammonium sulphate ได้นำมาดัดแปรฝ้ายของผ้าใยผสมระหว่างพอลิเอสเตอร์และฝ้ายก่อนนำผ้าใยผสมดัดแปรไปย้อมสีรีแอคทีฟและสีย้อมสีขั้นตอนเดียว การดัดแปรได้อาศัยวิธีการย้อมแบบแช่ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 20 นาที ผ้าที่ผ่านการดัดแปรแล้วได้นำมาวิเคราะห์หาร้อยละของธาตุไนโตรเจนแล้วนำไปย้อมด้วยสีรีแอคทีฟและสีย้อมสีในขั้นตอนเดียวโดยไม่อาศัยการเติมเกลือช่วยย้อมที่อุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียส ภายใต้อุณหภูมิ แล้วทำการวัดหาความเข้มของสีด้วยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์และทดสอบความคงทนของสีต่อแสง

ผลการวิเคราะห์หาธาตุไนโตรเจนในผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายดัดแปรพบว่ามีธาตุไนโตรเจน แสดงว่าสารดัดแปรได้ถูกผนึกลงไปในส่วนของฝ้ายได้ และพบว่าร้อยละของธาตุไนโตรเจนเพิ่มขึ้นตามปริมาณสารดัดแปรที่ใช้ ผลการย้อมผ้าเส้นใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายดัดแปรในภาวะไร้ออกซิเจนพบว่าฝ้ายสามารถคลูดิคลิรีแอคทีฟได้ดีขึ้นอย่างชัดเจนและค่าความเข้มของสีจะแปรผันตามความเข้มข้นของสารดัดแปร ในทำนองเดียวกันค่าความเข้มของสารดัดแปรที่เพิ่มขึ้นปริมาณของหมู่ควอเตอร์นารีแอมโมเนียมในผ้าดัดแปรก็เพิ่มตาม ทำให้ประสิทธิภาพการคลูดิคลิรีแอคทีฟก็จะแปรผันตามปริมาณของหมู่ควอเตอร์นารีแอมโมเนียมตามไปด้วย การย้อมแบบขั้นตอนพบว่าไม่ผลกระทบต่อการคลูดิคลิรีแอคทีฟของส่วนเส้นใยพอลิเอสเตอร์ ผลการทดลองสรุปได้ว่าเมื่อทำการดัดแปรเส้นใยเซลลูโลสทำให้สามารถย้อมย้อมผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายในขั้นตอนเดียวในระดับเคลือบได้ (ความเข้มข้นของสีสูงเกินร้อยละ 3 ของน้ำหนักผ้า)

ภาควิชาวัสดุศาสตร์  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์ฯ  
ปีการศึกษา 2548

ลายมือชื่อนิติ.....  
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา.....

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## 4772395523 : MAJOR APPLIED POLYMER SCIENCE AND TEXTILE TECHNOLOGY  
 KEY WORD: POLYESTER COTTON BLEND FABRIC / MODIFYING AGENT / CATIONIC  
 AGENT / DYE SINGLE-BATH

PUANGKAEW CHAOPONGPANG : MODIFICATION OF COTTON FOR ONE STEP  
 DYEING OF POLYESTER/COTTON BLEND FABRIC . THESIS ADVISOR :  
 ASSOC.PROF. KAWEE SRIKULKIT, 115 pp. ISBN 974-14-2310-1.

The modifying agent with the absorptivity of reactive dyes for cellulose, glycidyl triethanolamine methyl ammonium sulphate, was employed to modify cotton fiber of cotton fiber of polyester/cotton blend fabric prior to one step dyeing with reactive dyes and disperse dyes. The modification was carried out using exhaust method at the temperature of 60 °C. The modified fabric was subjected to the nitrogen content determination. After one step dyeing with reactive dyes and disperse dyes without the addition of salt at 130 C under pressure color strength and color shade of dyed fabrics was evaluated using spectrophotometer. Also, color fastness was performed.

The results obtained from elemental analysis revealed the presence of nitrogen element in the modified fabric, proving the successful fixation of the modifying agent onto cellulose. The percent nitrogen content increased with an increase in the amount of the modifying agent applied. The dyeing results showed that the modified fabric dyed in the absence of salt exhibited the significant increase in the reactive dye absorption. The color strength was dependent on the concentration of the modifying agent; similarly, the more the concentration of the modifier the more the content of the quaternary ammonium group in the cellulose. The single step dyeing had a slight effect on the color shade of disperse dyes. In over all, it could be concluded that the modification of cellulose fiber allowed the single step dyeing of polyester/cotton blend fabric in the deep shade (>3% o.w.f.).

Department Materials Science

Field of study Applied Polymer Science and Textile Technology

Academic year 2003

Student's signature.....

Advisor's signature.....

*Puangkew Chaopongpang*  
*Kawee Srikulkit*

## กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างสมบูรณ์นั้น เป็นเพราะได้รับคำแนะนำทางด้านวิชาการ ความเอื้อเฟื้อทางด้านเครื่องมือ วัสดุคิบบ และสถานที่สำหรับการทำวิทยานิพนธ์ อีกทั้งได้รับความช่วยเหลือ และการแนะแนวในการทำวิทยานิพนธ์จากผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆเป็นอย่างดี ข้าพเจ้าจึงใคร่ขอขอบพระคุณบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีรายนามดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร. กาวี ศรีกุลกิจ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ให้คำแนะนำและแนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
2. รองศาสตราจารย์ เสาวรจน์ ช่วยจุลจิตร์ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่ให้คำแนะนำและแนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
3. รองศาสตราจารย์ ไพพรรณ สันติสุข กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่ให้คำแนะนำ และช่วยตรวจสอบการจัดทำวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุษา แสงวัฒนาโรจน์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่ให้คำแนะนำ และช่วยตรวจสอบการจัดทำวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
5. ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ให้ความอนุเคราะห์และช่วยเหลือในการใช้เครื่อง CHN
6. กรรมการผู้จัดการบริษัท วาย ยู ดี เท็กไทล์ จำกัด คุณโอฬาร และ คุณนงนุช รวยฟูพันธ์ ที่ให้ความอนุเคราะห์ สถานที่ เครื่องทดลอง อุปกรณ์ สารเคมี ที่ใช้ในงานวิจัยทั้งหมด

สุดท้ายนี้ ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ที่ให้การสนับสนุนและให้กำลังใจในการทำวิทยานิพนธ์จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี อีกทั้งอาจารย์ทุกท่านที่ช่วยประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ข้าพเจ้า จนสามารถสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้เป็นผลสำเร็จตามที่มุ่งหวังไว้

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## สารบัญ

บทคัดย่อ(ภาษาไทย).....	ง
บทคัดย่อ(ภาษาอังกฤษ).....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญ.....	ช
สารบัญตาราง.....	ญ
สารบัญภาพ.....	ฎ
สารบัญสมการ.....	ท

บทที่	หน้า
1. บทนำ.....	1
2. วารสารปริทรรศน์.....	4
2.1 เส้นใยฝ้าย .....	4
2.1.1 โครงสร้างทางกายภาพ.....	4
2.1.2 เกลียวฝ้าย.....	5
2.1.3 สมบัติทางกายภาพ.....	6
2.1.5 โครงสร้างทางเคมี.....	7
2.1.6 สมบัติทางเคมี.....	7
2.1.7 การใช้งานของฝ้าย.....	8
2.2 เส้นใยพอลิเอสเตอร์ .....	8
2.2.1 การผลิตเส้นใย.....	9
2.2.2 โครงสร้างและสมบัติของพอลิเอสเตอร์.....	10
2.3 การย้อมเส้นใยเซลลูโลสด้วยสีรีแอกทีฟ.....	13
2.3.1 เคมีของสีรีแอกทีฟ.....	14
2.3.2 กลไกการทำปฏิกิริยาของสีรีแอกทีฟกับเซลลูโลส.....	15
2.3.2.1 สีที่ทำปฏิกิริยาชนิดแบบแทนที่.....	15
2.3.2.2 สีที่ทำปฏิกิริยาชนิดแบบรวมตัว.....	16
2.3.3 ผลของสารอิเล็กโทรไลต์ (Electrolyte) ต่อความเข้มของสี.....	17
2.4. การย้อมเส้นใยพอลิเอสเตอร์.....	18
2.3.1 สีคิสเพอร์ส (disperse dye).....	18
2.3.2 สารช่วยพา (Carriers).....	19

2.3.4 สารช่วยกระจายตัว (dispers agent).....	20
2.5 กระบวนการย้อมผ้าเส้นใยผสมพอลิเอสเตอร์กับเซลลูโลส.....	20
2.6 การดัดแปรฝ้ายเพื่อเพิ่มความสามารถให้การรับสีย้อม.....	22
3.วิธีการดำเนินการวิจัย.....	31
3.1 วัสดุการทดลอง.....	31
3.2 กรรมวิธีการดัดแปรฝ้ายผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายโดยทั่วไป .....	32
3.2.1 ผลของความเข้มข้นสารดัดแปรแคทไอออนิกแอททิฟ ต่อความสามารถในการดูดสีย้อมรีแอททิฟของฝ้ายผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายดัดแปร.....	33
3.2.2 ผลของความเข้มข้น โซเดียมไฮดรอกไซด์ในการดัดแปรต่อระดับความเข้มสีและปริมาณสีที่ผนึกติดกับฝ้ายผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้าย .....	33
3.2.3 ผลของอุณหภูมิในการดัดแปรต่อระดับความเข้มสีและปริมาณสีที่ผนึกติดกับฝ้ายผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้าย.....	33
3.2.4 ผลของอัตราส่วนวัสดุต่อน้ำ ต่อระดับความเข้มสีและปริมาณสีที่ผนึกติดกับฝ้ายผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้าย.....	33
3.3 กรรมวิธีการย้อมผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายการดัดแปร.....	34
3.4 กรรมวิธีการย้อมผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายไม่ผ่านการดัดแปร ในภาวะเดิมเกลือ.....	35
3.5 การตรวจสอบสีผ้าที่ผ่านการย้อมสี.....	36
3.5.1 การหาค่าความเข้มสี.....	36
3.5.2.การวัดหาความแตกต่างของสีด้วยระบบ CIE.....	36
3.6 การวิเคราะห์หาธาตุไนโตรเจนบนผ้า.....	39
3.7 การทดสอบความคงทนของสีต่อแสง.....	39
4. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล.....	40
4.1 การวิเคราะห์หาธาตุไนโตรเจนในผ้าดัดแปร.....	40
4.2 ผลของความเข้มข้นของสารดัดแปรแคทไอออนิกแอททิฟต่อความเข้มของสีผ้า .....	42
4.3 ผลของความเข้มข้น โซเดียมไฮดรอกไซด์ในการดัดแปร ต่อระดับความเข้มสีและปริมาณสีที่ผนึกติดกับฝ้ายผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้าย .....	56
4.4 ผลของอุณหภูมิในการดัดแปร ต่อระดับความเข้มสีและปริมาณสีที่ผนึกติดกับฝ้ายผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้าย.....	66



4.5 ผลของอัตราส่วนวัสดุต่อน้ำ ต่อระดับความเข้มข้นและปริมาณสีที่พ่นกติดกับผ้าใยผสม พอลิเอสเตอร์และฝ้าย.....	73
4.6 ผลของปริมาณสี ต่อระดับความเข้มข้นและปริมาณสีที่พ่นกติดกับผ้าใยผสมพอลิ- เอสเตอร์และฝ้ายคัดแปร.....	80
4.7 ผลทดสอบความคงทนต่อแสง.....	107
5. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ.....	109
รายการอ้างอิง.....	111
ภาคผนวก.....	113
ประวัติผู้เขียน.....	114

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## สารบัญตาราง

ตาราง	หน้า
2.1 แสดงระดับความว่องไวของกลุ่มสิริแอกทีฟ.....	15
3.1 สารเคมีและสีย้อม.....	32
3.2 KYR Standard Quantity of Glauber's salt .....	35
4.1 แสดงค่าร้อยละของธาตุไนโตรเจนในเส้นใยฝ้ายที่ผ่านการตัดแปรด้วยสารตัดแปรแคตไอออนิก เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนไป.....	41
4.2 ร้อยละความเข้มข้น บนเส้นใยฝ้ายของผ้าใยผสมพอลิเอสเทอร์และฝ้ายตัดแปรเมื่อปริมาณ สารแคตไอออนิกสิริแอกทีฟเปลี่ยนไป เปรียบเทียบกับค่า K/S สิริแอกทีฟบนเส้นใยฝ้ายของ ผ้าใยผสมพอลิเอสเทอร์ที่ไม่ตัดแปร.....	43
4.3 แสดงการเปรียบเทียบร้อยละความเข้มข้นและค่า K/S บนเส้นใยฝ้ายของผ้าใยผสมพอลิเอสเทอร์ และฝ้ายไม่ตัดแปร กับผ้าใยผสมพอลิเอสเทอร์และฝ้ายตัดแปร.....	49
4.4 ร้อยละความเข้มข้นสีดิสเพอร์สที่บนเส้นใยพอลิเอสเทอร์ของผ้าเส้นใยผสมพอลิเอสเทอร์ และฝ้ายตัดแปร เมื่อความเข้มข้นสารแคตไอออนิกเปลี่ยนไป.....	52
4.5 แสดงความต่างสี ของเส้นใยพอลิเอสเทอร์ของผ้าใยผสมพอลิเอสเทอร์และฝ้ายตัดแปร เมื่อปริมาณสารตัดแปรแคตไอออนิกสิริแอกทีฟเปลี่ยนไป โดยให้สีบนเส้นใยพอลิเอสเทอร์ ของผ้าใยผสมพอลิเอสเทอร์และฝ้ายไม่ตัดแปรเป็นค่าเปรียบเทียบ.....	53
4.6 แสดง ร้อยละความเข้มข้นสิริแอกทีฟบนเส้นใยฝ้ายของผ้าใยผสมพอลิเอสเทอร์และฝ้ายตัดแปรเมื่อ ปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ และสารตัดแปรแคตไอออนิก เปลี่ยนไป.....	57
4.7 แสดงความต่างสีของเส้นใยพอลิเอสเทอร์ของผ้าใยผสมพอลิเอสเทอร์และฝ้ายตัดแปร เมื่อ ปริมาณสารตัดแปรแคตไอออนิกสิริแอกทีฟและโซเดียมไฮดรอกไซด์เปลี่ยนไป โดยให้สีบน เส้นใยพอลิเอสเทอร์ของผ้าใยผสมพอลิเอสเทอร์และฝ้ายไม่ตัดแปรเป็นค่าเปรียบเทียบ.....	62
4.8 แสดงร้อยละความเข้มข้นสิริแอกทีฟบนเส้นใยฝ้ายของผ้าใยผสมพอลิเอสเทอร์และฝ้ายตัดแปร เมื่ออุณหภูมิและสารตัดแปรแคตไอออนิกเปลี่ยนไป.....	66
4.9 แสดงค่าความแตกต่างสีบนเส้นใยพอลิเอสเทอร์ของผ้าใยผสมพอลิเอสเทอร์และฝ้ายตัดแปร เมื่อ อุณหภูมิและปริมาณสารตัดแปรแคตไอออนิกเปลี่ยนไป โดยให้สีบนเส้นใยพอลิเอสเทอร์ ของผ้าใยผสมพอลิเอสเทอร์และฝ้ายไม่ตัดแปรเป็นค่าเปรียบเทียบ.....	70
4.10 ร้อยละความเข้มข้นสิริแอกทีฟบนเส้นใยฝ้ายของผ้าใยผสมพอลิเอสเทอร์และฝ้ายตัดแปรเมื่อ อัตราส่วนวัสดุค่อน้ำและปริมาณสารตัดแปรแคตไอออนิกเปลี่ยนไป.....	74
4.11 แสดงความต่างสีของสีดิสเพอร์ส บนเส้นใยพอลิเอสเทอร์ของผ้าใยผสมพอลิเอสเทอร์และฝ้าย ตัดแปรเมื่ออัตราส่วนวัสดุค่อน้ำและปริมาณสารตัดแปรแคตไอออนิกเปลี่ยนไป.....	77

4.12 ร้อยละความเข้มข้นสีรีแอกทีฟที่ติดบนเส้นใยฝ้าย ของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายตัดแปรเมื่อปริมาณสีและสารตัดแปรแคตไอออนิกรีแอกทีฟเปลี่ยนไป.....	80
4.13 ความแตกต่างของสีที่ติดบนเส้นใยพอลิเอสเตอร์ของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายตัดแปรเมื่อปริมาณสีและสารตัดแปรแคตไอออนิกรีแอกทีฟเปลี่ยนไป.....	98
4.14 ผลการทดสอบความคงทนต่อแสง ของสี.....	108



สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## สารบัญภาพ

ภาพประกอบ	หน้า
1.1 แสดงกระบวนการย้อมเป็นแบบ 2 ชั้นตอนของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้าย.....	2
1.2 Glycidyl triethanolamine ammonium.....	3
2.1 ภาพจากกล้องจุลทรรศน์ของเส้นใยฝ้ายก) ภาพวาดแสดงภาคตัดขวาง ข) ภาพวาดแสดงภาพตามความยาว.....	5
2.2 โครงสร้างทางเคมีของเซลลูโลส.....	7
2.3 สูตร โครงสร้างทางเคมีของพอลิเมอร์พอลิเอททีลีนเซเลฟาทาเลท.....	8
2.4 ผังแสดงลำดับขั้นตอนการผลิตพอลิเมอร์ Polyethylene terephthalate.....	9
2.5 ผังแสดงลำดับขั้นตอนการผลิตเส้นใยพอลิเอสเตอร์.....	10
2.6 ภาพแสดงการเกิดโพลไตรเซซีนในวงแหวน triazine ring.....	15
2.7 ภาพแสดงการเกิดปฏิกิริยาระหว่างนิวคลีโอไฟล์ เส้นใยเซลลูโลส หรือค่างไฮดรอกซิด กับอีรีแอกทีฟ.....	16
2.8 ภาพแสดงปฏิกิริยาการแตกตัวของเซลลูโลสเมื่ออยู่ในน้ำย้อมที่มีสภาวะ pH ต่าง.....	16
2.9 ภาพแสดงการเกิดปฏิกิริยาแบบรวมตัวระหว่างนิวคลีโอไฟล์และอีรีแอกทีฟ ชนิด Vinylsulphone.....	17
2.10 แสดง การดูดซับย้อมไฟฟ้าลบนที่ผิวของเซลลูโลส.....	18
2.11 แสดงกระบวนการย้อมเป็นแบบ 2 ชั้นตอนของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้าย.....	21
2.12 กระบวนการย้อมผ้าเส้นใยผสม แบบ 2 ชั้นตอนในสารละลายเดียว.....	21
2.13 กระบวนการย้อมผ้าเส้นใยผสม แบบ 1 ชั้นตอนในสารละลายเดียว.....	22
2.14 Glycidyl trimethylammonium chloride ( G lytac A )(Protex).....	23
2.15 3-amino-2-hydroxyl-propyltrimethylammonium(3,5)-dichlorotriazine.....	25
2.16 ภาพจำลองเส้นใยเซลลูโลสที่ทำการตัดแปรด้วย poly(ethyleneimine) ย้อมด้วยสีธรรมชาติ...26	
2.17 ปฏิกิริยาของ Sodium benzoylthioglycollate และ sodium benzovlsliclate กับ เซลลูโลส.....	27
2.18 ภาพจำลองการย้อมเส้นใยพอลิเอททีลีนที่ผ่านการตัดแปรด้วยเดนไดเมอร์.....	27
2.19 โครงสร้างทางเคมีของเดนไดเมอร์ ( dendimer).....	28
2.20 Hercosett 125 .....	29
3.1 แสดงขั้นตอนการตัดแปรผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้าย.....	32
3.2 ก).กระบอกเครื่องย้อมตัวอย่าง ระบบอินฟราเรด (LA-650 Infra-Red Dyer, Logic Art <sup>®</sup> ) ข).เครื่องย้อมตัวอย่าง ระบบอินฟราเรด (LA-650 Infra-Red Dyer, Logic Art <sup>®</sup> ).....	32

ภาพประกอบ	หน้า
3.3 กระบวนการย้อมผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายคัดแปร.....	34
3.4 กระบวนการย้อมผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายไม่คัดแปร.....	36
3.5 เครื่องวัดสี(Reflectance spectrophotometer, Spectraflash <sup>®</sup> 600 PLUS).....	37
3.6 Opponent- type color scales.....	37
3.7 ตัวอย่างการอ่านค่า CIELab.....	38
3.8 ตัวอย่าง Opponent- type color.....	38
3.9 เครื่อง CHN Elemental analyzer (LECO CHN 2000 <sup>®</sup> ) .....	39
3.10 เครื่อง Magasol MT019 <sup>®</sup> light Fastness.....	39
4.1 ความสัมพันธ์ค่าร้อยละของธาตุไนโตรเจนกับความเข้มข้นของสารคัดแปรแคตไอออนิกบนผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้าย.....	41
4.2 แสดง ความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละความเข้มสีรีแอกทีฟที่ติดบนเส้นใยฝ้ายของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายคัดแปร เมื่อปริมาณสารคัดแปรแคตไอออนิกเปลี่ยนไป.....	43
4.3 ความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละความเข้มสีเหลือง Kayacelon React Yellow CN-ML บนเส้นใยฝ้ายของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้าย เมื่อปริมาณสารคัดแปรแคตไอออนิกเปลี่ยนไป.....	44
4.4 ความสัมพันธ์ระหว่างค่า K/S สีเหลือง Kayacelon React Yellow CN-ML บนเส้นใยฝ้ายของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายเมื่อปริมาณสารคัดแปรแคตไอออนิกเปลี่ยนไป.....	44
4.5 ความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละความเข้มสีแดง Kayacelon React Red CN-3B บนเส้นใยฝ้ายของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายเมื่อปริมาณสารคัดแปรแคตไอออนิกเปลี่ยนไป.....	46
4.6 ความสัมพันธ์ระหว่างค่า K/S สีแดง Kayacelon React Red CN-3B บนเส้นใยฝ้ายของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายเมื่อปริมาณสารคัดแปรแคตไอออนิกเปลี่ยนไป.....	47
4.7 ความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละความเข้มสีน้ำเงิน Kayacelon React Blue CN-MG บนเส้นใยฝ้ายของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายเมื่อปริมาณสารคัดแปรแคตไอออนิกเปลี่ยนไป.....	47
4.8 ความสัมพันธ์ระหว่างค่า K/S สีน้ำเงิน Kayacelon React Blue CN-MG บนเส้นใยฝ้ายของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายเมื่อปริมาณสารคัดแปรแคตไอออนิกเปลี่ยนไป.....	48
4.9 แสดงการเปลี่ยนแปลงร้อยละความเข้มสี บนเส้นใยฝ้ายของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายที่ผ่านการคัดแปรด้วยสารคัดแปรแคตไอออนิกรีแอกทีฟ.....	50
4.10 แสดงการเปลี่ยนแปลงค่า K/S ของสีบนเส้นใยฝ้ายของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายที่ผ่านการคัดแปรด้วยสารคัดแปรแคตไอออนิกรีแอกทีฟ.....	50
4.11 Opponent- type color scales สีเหลือง Navacron Yellow ACE บนเส้นใยพอลิเอสเตอร์ของผ้า	

## ภาพประกอบ

- ใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายตัดแปรเมื่อปริมาณสารตัดแปรแคตไอออนิกรีแอคทีฟเปลี่ยนไป.....54
- 4.12 Opponent- type color scales สีแดง Navacron Red ACE บนเส้นใยพอลิเอสเตอร์ของฝ้ายผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายตัดแปรเมื่อปริมาณสารตัดแปรแคตไอออนิกรีแอคทีฟเปลี่ยนไป....54
- 4.13 Opponent- type color scales สีน้ำเงิน Navacron Blue ACE บนเส้นใยพอลิเอสเตอร์ของฝ้ายผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายตัดแปรเมื่อปริมาณสารแคตไอออนิกรีแอคทีฟเปลี่ยนไป.....55
- 4.14 ความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละความเข้มสีเหลือง Kayacelon React Yellow CN-ML กับปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์และสารตัดแปรแคตไอออนิกรีแอคทีฟ.....58
- 4.15 ความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละความเข้มสีแดง Kayacelon React Red CN-3B กับปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์และสารตัดแปรแคตไอออนิกรีแอคทีฟ.....58
- 4.16 ความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละความเข้มสีน้ำเงิน Kayacelon React Blue CN-MGกับปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์และสารตัดแปรแคตไอออนิกรีแอคทีฟ.....59
- 4.17 Opponent- type color scales สีเหลือง Navacron Yellow ACE บนเส้นใยพอลิเอสเตอร์ของฝ้ายผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายตัดแปรเมื่อปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์และสารตัดแปรแคตไอออนิกรีแอคทีฟเปลี่ยนไป.....63
- 4.18 Opponent- type color scales สีแดง Navacron Red ACE บนเส้นใยพอลิเอสเตอร์ของฝ้ายผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายตัดแปรเมื่อปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์และสารตัดแปรแคตไอออนิกรีแอคทีฟเปลี่ยนไป.....63
- 4.19 Opponent- type color scales สีน้ำเงิน Navacron Blue ACE บนเส้นใยพอลิเอสเตอร์ของฝ้ายผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายตัดแปรเมื่อปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์และสารตัดแปรแคตไอออนิกรีแอคทีฟเปลี่ยนไป.....64
- 4.20 ความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละความเข้มสีเหลือง Kayacelon React Yellow CN-MLบนเส้นใยฝ้ายของฝ้ายผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายตัดแปร กับอุณหภูมิและสารตัดแปรแคตไอออนิก.....67
- 4.21 ความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละความเข้มสีแดง Kayacelon React Red CN-3B บนเส้นใยฝ้ายของฝ้ายผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายตัดแปร กับอุณหภูมิและสารตัดแปรแคตไอออนิก.....67
- 4.22 ความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละความเข้มสีน้ำเงิน Kayacelon React Blue CN-MG บนเส้นใยฝ้ายของฝ้ายผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายตัดแปร กับอุณหภูมิและสารตัดแปรแคตไอออนิก....68

ภาพประกอบ

4.23 Opponent- type color scales สีเหลือง Navacron Yellow ACE บนเส้นใยพอลิเอสเตอร์ของผ้า  
ใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายดัดแปรเมื่ออุณหภูมิและปริมาณสารดัดแปรแคตไอออนิก  
เปลี่ยนไป.....71

4.24 Opponent- type color scales สีแดง Navacron Red ACE บนเส้นใยพอลิเอสเตอร์ของผ้าใยผสม  
พอลิเอสเตอร์และฝ้ายดัดแปรเมื่ออุณหภูมิและปริมาณสารดัดแปรแคตไอออนิกเปลี่ยนไป  
.....71

4.25 Opponent- type color scales สีน้ำเงิน Navacron Blue ACE บนเส้นใยพอลิเอสเตอร์ของผ้าใย  
ผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายดัดแปรเมื่ออุณหภูมิและปริมาณสารดัดแปรแคตไอออนิก  
เปลี่ยนไป.....72

4.26 ความสัมพันธ์ร้อยละความเข้มสีเหลือง Kayacelon React Yellow CN-ML บนเส้นใยฝ้ายของ  
ผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายดัดแปร กับอัตราส่วนวัสดุต่อน้ำและสารดัดแปรแคต-  
ไอออนิก.....74

4.27 ความสัมพันธ์ร้อยละความเข้มสีแดง Kayacelon React Red CN-3B บนเส้นใยฝ้ายของผ้าใย  
ผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายดัดแปร กับอัตราส่วนวัสดุต่อน้ำและสารดัดแปรแคตไอออนิก  
.....75

4.28 ความสัมพันธ์ร้อยละความเข้มสีน้ำเงิน Kayacelon React Blue CN-MG บนเส้นใยฝ้ายของผ้า  
ใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายดัดแปร กับอัตราส่วนวัสดุต่อน้ำและสารดัดแปรแคต-  
ไอออนิก.....75

4.29 Opponent- type color scales สีเหลือง Navacron Yellow ACE บนเส้นใยพอลิเอสเตอร์ของผ้า  
ใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้าย เมื่ออัตราส่วนวัสดุต่อน้ำในการดัดแปรและปริมาณสารดัด-  
แปรแคตไอออนิกเปลี่ยนไป.....78

4.30 Opponent- type color scales สีแดง Navacron Red บนเส้นใยพอลิเอสเตอร์ของผ้าใยผสมพอลิ-  
เอสเตอร์และฝ้าย เมื่ออัตราส่วนวัสดุต่อน้ำในการดัดแปรและปริมาณสารดัดแปรแคตไอ-  
ออนิกเปลี่ยนไป.....78

4.31 Opponent- type color scales สีน้ำเงิน Navacron Blue ACE บนเส้นใยพอลิเอสเตอร์ของผ้าใย  
ผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้าย เมื่ออัตราส่วนวัสดุต่อน้ำในการดัดแปรและปริมาณสารดัดแปร  
แคตไอออนิกเปลี่ยนไป.....79

4.32 ความสัมพันธ์ร้อยละความเข้มสีเหลือง Kayacelon React Yellow CN-ML เมื่อเพิ่มปริมาณสี  
และสารดัดแปรแคตไอออนิกกรีแอกทีฟ .....81

4.33 กราฟ แสดงความสัมพันธ์ค่า reflectance แต่ละช่วงความยาวคลื่น ของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์

ภาพประกอบ

และฝ้ายที่ไม่ผ่านการตัดแปร ย้อมในภาวะที่ปราศจากเกลือ.....82

4.34 กราฟ แสดงความสัมพันธ์ค่า reflectance แต่ละช่วงความยาวคลื่น ของ ฝ้ายผสมพอลิเอสเตอร์ และฝ้ายที่ไม่ผ่านการตัดแปร ย้อมในภาวะที่มีเกลือ.....82

4.35 กราฟ แสดงความสัมพันธ์ค่า reflectance แต่ละช่วงความยาวคลื่นของฝ้ายผสมพอลิเอสเตอร์ และฝ้ายตัดแปรด้วยสารตัดแปรแคตไอออนิก 0.5 กรัมต่อลิตร ย้อมในภาวะที่ปราศจาก เกลือ.....83

4.36 กราฟ แสดงความสัมพันธ์ค่า reflectance แต่ละช่วงความยาวคลื่น ของฝ้ายผสมพอลิเอสเตอร์ และฝ้ายตัดแปรด้วยสารตัดแปรแคตไอออนิก 1 กรัมต่อลิตร ย้อมในภาวะที่ปราศจากเกลือ .....83

4.37 กราฟ แสดงความสัมพันธ์ค่า reflectance แต่ละช่วงความยาวคลื่น ของฝ้ายผสมพอลิเอสเตอร์ และฝ้ายตัดแปรด้วยสารตัดแปรแคตไอออนิก 2 กรัมต่อลิตร ย้อมในภาวะที่ปราศจากเกลือ .....84

4.38 กราฟ แสดงความสัมพันธ์ค่า reflectance แต่ละช่วงความยาวคลื่น ของฝ้ายผสมพอลิเอสเตอร์ และฝ้ายตัดแปรด้วยสารตัดแปรแคตไอออนิก3 กรัมต่อลิตร ย้อมในภาวะที่ปราศจากเกลือ .....84

4.39 กราฟ แสดงความสัมพันธ์ค่า reflectance แต่ละช่วงความยาวคลื่น ของฝ้ายผสมพอลิเอสเตอร์ และฝ้ายตัดแปรด้วยสารตัดแปรแคตไอออนิก 4 กรัมต่อลิตร ย้อมในภาวะที่ปราศจากเกลือ .....85

4.40 กราฟ แสดงความสัมพันธ์ค่า reflectance แต่ละช่วงความยาวคลื่น ของฝ้ายผสมพอลิเอสเตอร์ และฝ้ายตัดแปรด้วยสารตัดแปรแคตไอออนิก 5 กรัมต่อลิตร ย้อมในภาวะที่ปราศจากเกลือ .....85

4.41 ความสัมพันธ์ ระหว่างค่าK/S กับ เปอร์เซ็นต์สีและปริมาณสารตัดแปรแคตไอออนิกของสี เหลือง Kayacelon React Yellow CN-ML .....86

4.42 ความสัมพันธ์ร้อยละความเข้มสีแดง Kayacelon React Red CN-3B เมื่อเพิ่มปริมาณและสาร ตัดแปรแคตไอออนิก.....87

4.43 กราฟ แสดงความสัมพันธ์ค่า reflectance แต่ละช่วงความยาวคลื่น ของฝ้ายผสมพอลิเอสเตอร์ และฝ้ายไม่ผ่านการตัดแปร ย้อมในสภาวะที่ปราศจากเกลือ.....88

4.44 กราฟ แสดงความสัมพันธ์ค่า reflectance แต่ละช่วงความยาวคลื่น ของฝ้ายผสมพอลิเอสเตอร์ และฝ้ายไม่ผ่านการตัดแปร ย้อมในสภาวะที่มีเกลือ.....88

4.45 กราฟ แสดงความสัมพันธ์ค่า reflectance แต่ละช่วงความยาวคลื่นของฝ้ายผสมพอลิเอสเตอร์



## ภาพประกอบ

- และฝ้ายดัดแปรด้วยสารดัดแปรแคตไอออนิกรีแอคทีฟ 0.5 กรัมต่อลิตร ย้อมในสภาวะที่ปราศจากเกลือ.....89
- 4.46 กราฟ แสดงความสัมพันธ์ค่า reflectance แต่ละช่วงความยาวคลื่น ของฝ้ายผสมพอลิเอสเทอร์ และฝ้ายดัดแปรด้วยสารดัดแปรแคตไอออนิกรีแอคทีฟ 1 กรัมต่อลิตร ย้อมในสภาวะที่ปราศจากเกลือ.....89
- 4.47 กราฟ แสดงความสัมพันธ์ค่า reflectance แต่ละช่วงความยาวคลื่น ของฝ้ายผสมพอลิเอสเทอร์ และฝ้ายดัดแปรด้วยสารดัดแปรแคตไอออนิกรีแอคทีฟ 2 กรัมต่อลิตร ย้อมในสภาวะที่ปราศจากเกลือ.....90
- 4.48 กราฟ แสดงความสัมพันธ์ค่า reflectance แต่ละช่วงความยาวคลื่น ของฝ้ายผสมพอลิเอสเทอร์ และฝ้ายดัดแปรด้วยสารดัดแปรแคตไอออนิกรีแอคทีฟ 3 กรัมต่อลิตร ย้อมในสภาวะที่ปราศจากเกลือ.....90
- 4.49 กราฟ แสดงความสัมพันธ์ค่า reflectance แต่ละช่วงความยาวคลื่น ของ ฝ้ายผสมพอลิเอสเทอร์และฝ้ายดัดแปรด้วยสารดัดแปรแคตไอออนิกรีแอคทีฟ 4 กรัมต่อลิตร ย้อมในสภาวะที่ปราศจากเกลือ.....91
- 4.50 กราฟ แสดงความสัมพันธ์ค่า reflectance แต่ละช่วงความยาวคลื่น ของ ฝ้ายผสมพอลิเอสเทอร์ และฝ้ายดัดแปรด้วยสารดัดแปรแคตไอออนิกรีแอคทีฟ 5 กรัมต่อลิตร ย้อมในสภาวะที่ปราศจากเกลือ.....91
- 4.51 ความสัมพันธ์ ระหว่างค่าK/S กับ ปริมาณสีและสารดัดแปรแคตไอออนิก ของสีแดง Kayacelon React Red CN-3B..... 92
- 4.52 ความสัมพันธ์ร้อยละความเข้มข้นน้ำเงิน Kayacelon React Blue CN-MGเมื่อเพิ่มปริมาณสีและสารดัดแปรแคตไอออนิก.....93
- 4.53 กราฟ แสดงความสัมพันธ์ค่า reflectance แต่ละช่วงความยาวคลื่น ของ ฝ้ายผสมพอลิเอสเทอร์ และฝ้ายไม่ดัดแปร ย้อมในสภาวะที่ปราศจากเกลือ.....94
- 4.54 กราฟ แสดงความสัมพันธ์ค่า reflectance แต่ละช่วงความยาวคลื่น ของ ฝ้ายผสมพอลิเอสเทอร์และฝ้ายไม่ดัดแปร ย้อมในสภาวะที่มีเกลือ.....94
- 4.55 กราฟ แสดงความสัมพันธ์ค่า reflectance แต่ละช่วงความยาวคลื่น ของ ฝ้ายผสมพอลิเอสเทอร์และฝ้ายดัดแปรด้วยสารดัดแปรแคตไอออนิกรีแอคทีฟ 0.5 กรัมต่อลิตร ย้อมในสภาวะที่ปราศจากเกลือ.....95
- 4.56 กราฟ แสดงความสัมพันธ์ค่า reflectance แต่ละช่วงความยาวคลื่น ของ ฝ้ายผสมพอลิเอสเทอร์และฝ้ายดัดแปรด้วยสารดัดแปรแคตไอออนิกรีแอคทีฟ 1 กรัมต่อลิตร ย้อมในสภาวะ

ภาพประกอบ	หน้า
ที่ปราศจากเกลือ.....	95
4.57 กราฟ แสดงความสัมพันธ์ค่า reflectance แต่ละช่วงความยาวคลื่น ของ ผ้าใยผสมพอลิเอส-เทอร์และฝ้ายดัดแปรด้วยสารดัดแปรแคตไอออนิกรีแอคทีฟ 2 กรัมต่อลิตร ย้อมในสภาวะที่ปราศจากเกลือ.....	96
4.58 กราฟ แสดงความสัมพันธ์ค่า reflectance แต่ละช่วงความยาวคลื่น ของ ผ้าใยผสมพอลิเอส-เทอร์และฝ้ายดัดแปรด้วยสารดัดแปรแคตไอออนิกรีแอคทีฟ 3 กรัมต่อลิตร ย้อมในสภาวะที่ปราศจากเกลือ.....	96
4.59 กราฟ แสดงความสัมพันธ์ค่า reflectance แต่ละช่วงความยาวคลื่น ของ ผ้าใยผสมพอลิเอสเทอร์และฝ้ายดัดแปรด้วยสารดัดแปรแคตไอออนิกรีแอคทีฟ 4 กรัมต่อลิตร ย้อมในสภาวะที่ปราศจากเกลือ.....	97
4.60 กราฟ แสดงความสัมพันธ์ค่า reflectance แต่ละช่วงความยาวคลื่น ของ ผ้าใยผสมพอลิเอส-เทอร์และฝ้ายดัดแปรด้วยสารดัดแปรแคตไอออนิกรีแอคทีฟ 5 กรัมต่อลิตร ย้อมในสภาวะที่ปราศจากเกลือ.....	97
4.61 ความสัมพันธ์ ระหว่างค่า K/S กับ ปริมาณสีและสารดัดแปรแคตไอออนิกของสีรีแอคทีฟสีน้ำเงิน.....	98
4.62 Opponent- type color scales สีเหลือง Navacron Yellow ACE ร้อยละ 1 ของน้ำหมักผ้า บนเส้นใยพอลิเอสเทอร์ของผ้าใยผสมพอลิเอสเทอร์และฝ้ายดัดแปรเมื่อความเข้มข้นสารดัดแปรแคตไอออนิกเปลี่ยนไป.....	100
4.63 Opponent- type color scales สีเหลือง Navacron Yellow ACE ร้อยละ 2 ของน้ำหมักผ้า บนเส้นใยพอลิเอสเทอร์ของผ้าใยผสมพอลิเอสเทอร์และฝ้ายดัดแปรเมื่อความเข้มข้นสารดัดแปรแคตไอออนิกเปลี่ยนไป.....	100
4.64 Opponent- type color scales สีเหลือง Navacron Yellow ACE ร้อยละ 3 ของน้ำหมักผ้าบนเส้นใยพอลิเอสเทอร์ของผ้าใยผสมพอลิเอสเทอร์และฝ้ายดัดแปรเมื่อความเข้มข้นสารดัดแปรแคตไอออนิกเปลี่ยนไป.....	101
4.65 Opponent- type color scales สีเหลือง Navacron Yellow ACE ร้อยละ 4 ของน้ำหมักผ้าบนเส้นใยพอลิเอสเทอร์ของผ้าใยผสมพอลิเอสเทอร์และฝ้ายดัดแปรเมื่อความเข้มข้นสารดัดแปรแคตไอออนิกเปลี่ยนไป.....	101
4.66 Opponent- type color scales สีแดง Navacron Red ACE ร้อยละ 1 ของน้ำหมักผ้า บนเส้นใยพอลิเอสเทอร์ของผ้าใยผสมพอลิเอสเทอร์และฝ้ายดัดแปรเมื่อความเข้มข้นสารดัดแปรแคตไอออนิกเปลี่ยนไป.....	103

4.67 Opponent- type color scales สีแดง Navacron Red ACE ร้อยละ 2 ของน้ำหมักผ้า บนเส้นใย  
 พอลิเอสเทอร์ของผ้าใยผสมพอลิเอสเทอร์และฝ้ายดัดแปรเมื่อความเข้มข้นสารดัดแปร  
 แคตไอออนิกเปลี่ยนไป.....103

4.68 กราฟ Opponent- type color scales สีแดง Navacron Red ACE ร้อยละ 3 ของน้ำหมักผ้า บน  
 เส้นใยพอลิเอสเทอร์ของผ้าใยผสมพอลิเอสเทอร์และฝ้ายดัดแปรเมื่อความเข้มข้นสารดัด-  
 แปรแคตไอออนิกเปลี่ยนไป.....104


4.69 Opponent- type color scales สีแดง Navacron Red ACE ร้อยละ 4 ของน้ำหมักผ้า บนเส้นใย  
 พอลิเอสเทอร์ของผ้าใยผสมพอลิเอสเทอร์และฝ้ายดัดแปรเมื่อความเข้มข้นสารดัดแปร  
 แคตไอออนิกเปลี่ยนไป.....104

4.70 Opponent- type color scales สีน้ำเงิน Navacron Blue ACE ร้อยละ 1 ของน้ำหมักผ้า บนเส้นใย  
 พอลิเอสเทอร์ของผ้าใยผสมพอลิเอสเทอร์และฝ้ายดัดแปรเมื่อความเข้มข้นสารดัดแปร  
 แคตไอออนิกเปลี่ยนไป.....105

4.71 Opponent- type color scales สีน้ำเงิน Navacron Blue ACE ร้อยละ 2 ของน้ำหมักผ้า บนเส้นใย  
 พอลิเอสเทอร์ของผ้าใยผสมพอลิเอสเทอร์และฝ้ายดัดแปรเมื่อความเข้มข้นสารดัดแปร  
 แคตไอออนิกเปลี่ยนไป.....106

4.72 Opponent- type color scales สีน้ำเงิน Navacron Blue ACE ร้อยละ 3 ของน้ำหมักผ้า บนเส้นใย  
 พอลิเอสเทอร์ของผ้าใยผสมพอลิเอสเทอร์และฝ้ายดัดแปรเมื่อความเข้มข้นสารดัดแปร  
 แคตไอออนิกเปลี่ยนไป.....106

4.73 Opponent- type color scales สีน้ำเงิน Navacron Blue ACE ร้อยละ 4 ของน้ำหมักผ้า เส้นใย  
 พอลิเอสเทอร์ของผ้าใยผสมพอลิเอสเทอร์และฝ้ายดัดแปรเมื่อความเข้มข้นสารดัดแปร  
 แคตไอออนิกเปลี่ยนไป.....107



## สารบัญ สมการ

สมการที่	หน้า
1.1 ปฏิกิริยาของหมู่อะมิโนกับสายใยเซลลูโลสในภาวะต่าง.....	2
1.2 ปฏิกิริยาหมู่อะมิโนกับสายใยเซลลูโลสในภาวะเป็นกลาง.....	2
2.1 ปฏิกิริยา graft polymerization ระหว่างเซลลูโลสกับMAPTAC.....	23
2.2 ปฏิกิริยาสารแคตไอออนิกกับเซลลูโลส.....	23
2.3 ปฏิกิริยา Nicotinoyl Thioglycollate กับเซลลูโลส.....	24
2.4 ปฏิกิริยาของ Nicotinoyl-cellulose ester กับสี่กลุ่ม MCT.....	24
2.5 ปฏิกิริยาของฟ้าย กับ DCPT.....	25
2.6 ปฏิกิริยา ของ 3-amino-2-hydroxyl- propyltrimethylammonium(3,5)-dichlorotriazine กับเซลลูโลส.....	28
2.7 ปฏิกิริยาโครงข่ายภายใน โมเลกุลเซลลูโลส.....	28
2.8 ปฏิกิริยา ring-opening ของ polyepichlorohydrin-dimethylamine.....	29
4.1 แสดงปฏิกิริยาของสารแคตไอออนิกกับสายใยเซลลูโลส.....	42

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


## บทที่ 1

### บทนำ


โดยปกติวิธีการย้อมผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้าย นิยมย้อมด้วยสีย้อมสีดิสเพอร์สและสีรีแอกทีฟ ซึ่งจำเป็นต้องทำการย้อมแบบ 2 ขั้นตอน ดังแสดงในรูปที่ 1.1 คือ ขั้นตอนแรกจะต้องย้อมส่วนเส้นใยพอลิเอสเตอร์ด้วยสีย้อมสีดิสเพอร์สก่อน โดยต้องย้อมที่อุณหภูมิสูงระหว่าง 120 – 135 องศาเซลเซียส และควบคุมค่าความเป็นกรดค่าที่ 4-4.5 ขั้นตอนที่ 2 จะย้อมเส้นใยเซลลูโลสด้วยสีรีแอกทีฟ โดยจะย้อมในช่วงอุณหภูมิระหว่าง 60 – 90 องศาเซลเซียส ขึ้นอยู่กับชนิดของกลุ่มรีแอกทีฟที่เลือกใช้ย้อม และต้องย้อมในภาวะความเป็นด่างที่ 11-11.5 สารช่วยย้อมที่ต้องใช้เพื่อย้อมสีรีแอกทีฟมีอยู่สองตัวคือเกลือและด่าง (โดยทั่วไปนิยมใช้ด่างโซดาแอช) สาเหตุที่ไม่สามารถรวมการย้อมสีสองประเภทในขั้นตอนเดียว เนื่องจากสีย้อมสีดิสเพอร์ส เมื่อย้อมในภาวะที่มีเกลือ เกลือจะไปรบกวนสีย้อมสีดิสเพอร์สที่เตรียมอยู่ในรูปสารแขวนลอยเกิดการตกตะกอนทำให้ไม่สามารถย้อมสีต่อไปได้ นอกจากนี้ภาวะที่เป็นด่างจะทำให้สีย้อมสีดิสเพอร์สถูกทำลาย ในทางกลับกันก็ไม่สามารถย้อมเซลลูโลสด้วยสีรีแอกทีฟในภาวะที่เป็นกรดได้ เนื่องจากการทำปฏิกิริยาของหมู่รีแอกทีฟของสีกับเส้นใยเซลลูโลสต้องอาศัยภาวะที่เป็นด่าง ดังสมการ ที่ 1.1

ในปัจจุบันมีการพัฒนากระบวนการย้อมเส้นใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้าย แบบขั้นตอนเดียว โดยใช้สีรีแอกทีฟในกลุ่มที่สามารถทำปฏิกิริยาในภาวะพีเอชเป็นกลาง โดยมีหมู่ทำปฏิกิริยา คือ 3-carboxy pyridino-s-triazine หรือ mononicotinic acid triazine (MNT) ซึ่งจะพ่นึกติดกับเส้นใยเซลลูโลส ด้วยปฏิกิริยาดังสมการที่ 1.2 แต่ก็มีข้อจำกัดอยู่คือ ย้อมได้เฉพาะสีอ่อนเท่านั้น หากเพิ่มความเข้มข้นของสี ปริมาณสีที่ต้องการย้อมก็มากขึ้น การใช้เกลือก็จะเพิ่มตามปริมาณสีย้อม ซึ่งการใช้เกลือที่มากขึ้นจะส่งผลให้การกระจายตัวของสีย้อมสีดิสเพอร์สแย่ง ประกอบกับยังไม่สามารถแก้ไขปัญหการตกตะกอนของสีย้อมสีดิสเพอร์ส อันเนื่องจากเกลือได้ ดังนั้นงานวิจัยนี้ได้พยายามปรับปรุงสมบัติของเส้นใยฝ้ายให้สามารถดูดซับสีย้อมสีรีแอกทีฟให้ได้มากขึ้น เพื่อทำให้สามารถลดปริมาณการเติมเกลือ โดยจะทำการดัดแปรส่วนที่เป็นเส้นใยเซลลูโลสด้วยสารดัดแปรแคตไอออนิกกรีแอกทีฟ (cationic reactive agent) เพื่อทำให้เส้นใยเซลลูโลสมีประจุบวกและสามารถดูดซับสีย้อมรีแอกทีฟ ซึ่งมีประจุลบได้เองโดยไม่ต้องอาศัยเกลือ หลังจากนั้นจะทำการย้อมเส้นใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายดัดแปรด้วยสีย้อมสีดิสเพอร์สและสีรีแอกทีฟในขั้นตอนเดียว โดยจะทำการศึกษาผลของปริมาณสารดัดแปรแคตไอออนิกต่อความสามารถในการดูดซับสีรีแอกทีฟชนิดต่าง ๆ และจะทำการศึกษาสมบัติต่าง ๆ ของสีหลังย้อมต่อไป


ขั้นตอนที่ 1 ข้อมเส้นใยพอลิเอสเทอร์



ขั้นตอนที่ 2 ข้อมเส้นใยฝ้าย



รูปที่ 1.1 แสดงกระบวนการข้อมเป็นแบบ 2 ขั้นตอนของผ้าใยผสมพอลิเอสเทอร์และฝ้าย




สมการที่ 1.1 ปฏิกิริยาของหมู่อะกาทิฟของสีกับเส้นใยเซลลูโลสในภาวะต่าง



สมการที่ 1.2 ปฏิกิริยาหมู่อะกาทิฟของสีกับเส้นใยเซลลูโลสในภาวะเป็นกลาง

จากการทำการตัดแปรส่วนที่เป็นเส้นใยเซลลูโลสให้ดูดจับสีรีแอกทีฟได้เพิ่มขึ้น โดยลดปริมาณการใช้เกลือลง คาดว่าจะทำให้สามารถ ย้อมเส้นใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายในขั้นตอนเดียว เพราะวาระบบการย้อมแบบนี้จะไม่มีเกลือไปรบกวนสีดิสเพอร์สให้เกิดการตกตะกอนในขณะที่ย้อมร่วมกับสีรีแอกทีฟ กระบวนการย้อมแบบนี้จะเป็นทางเลือกใหม่ที่จะช่วยให้สามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้อย่างมาก ได้กระบวนการย้อมที่ใช้เวลาของการย้อมสั้นลง ในงานวิจัยนี้ จึงศึกษาการตัดแปรเส้นใยเซลลูโลสด้วยสารตัดแปรประเภทแคตไอออนิก เพื่อเปลี่ยนเซลลูโลสให้มีประจุเป็นบวก[4] จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถทำการตัดแปรเส้นใยเซลลูโลส โดยใช้สารตัดแปรที่สามารถทำปฏิกิริยากับเส้นใยเซลลูโลส เช่น N(3-chloro-2-hydroxypropyl) trimethylammonium [1,2] ซึ่งสารตัวนี้มีประจุบวก ภายหลังจากการตัดแปรทำให้ได้เส้นใยเซลลูโลสมีประจุเป็นบวก เรียกว่า cationic cellulose [5,6,7,8,9,13] นอกจากนี้ยังได้มีการศึกษาการตัดแปรฝ้ายด้วยสารประกอบแคตไอออนิกรีแอกทีฟในขั้นตอนการฟอกขาว [11,12] โดยหลักการการตัดแปรเส้นใยเซลลูโลสทั่วไปคือ การผกผันสารควอเทอร์นารีแอมโมเนียม เข้ากับโครงสร้างเส้นใย ซึ่งหมู่สารควอเทอร์นารีแอมโมเนียมนั้น มีสมบัติในการดูดซับสีย้อมแอนไอออนิกได้ดี เช่น สีรีแอกทีฟและสียูเรอิกต์ เป็นต้น ในการวิจัยนี้จะใช้สารตัดแปรในกลุ่มสารควอเทอร์นารีแอมโมเนียม (quaternary ammonium compound) คือ Glycidyl triethanolamine ammonium มีโครงสร้างทางเคมีดังรูปที่ 1.2



รูปที่ 1.2 Glycidyl triethanolamine ammonium

จากโครงสร้างสารตัดแปรจะมีหมู่ควอเทอร์นารีแอมโมเนียม และ มีหมู่เอพิออกไซด์ที่สามารถทำปฏิกิริยากับหมู่ไฮดรอกซิลของเส้นใยเซลลูโลส ดังนั้นภายหลังจากการตัดแปรแล้วจะได้หมู่ควอเทอร์นารีแอมโมเนียมติดกับโครงสร้างของเส้นใยเซลลูโลสอย่างถาวร ซึ่งคาดว่าจะสามารถย้อมเส้นใยเซลลูโลสตัดแปรโดยไม่ต้องอาศัยเกลือ โดยจุดประสงค์ในการวิจัยนี้จะทำการตัดแปรเส้นใยเซลลูโลสของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้าย เพื่อให้สามารถย้อมผ้าเส้นใยผสมสองชนิดในขั้นตอนเดียว ทำให้กระบวนการย้อมสั้นลง ลดการใช้น้ำและพลังงาน ในการทดลองจะทำการศึกษาผลกระทบความเข้มข้นของสารตัดแปรแคตไอออนิกต่อปริมาณการติดสี สมบัติการดูดติดสีของเส้นใย และทดสอบสมบัติหลังการย้อม เช่น สมบัติความคงทนต่อการซัก และสมบัติความคงทนต่อแสง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ สามารถย้อมผ้าเส้นใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายในขั้นตอนเดียว ในระดับเกรดสีกลางถึงเข้มได้

## บทที่ 2

### วารสารปริทรรศน์


#### 2.1 เส้นใยฝ้าย [14]

การปลูกฝ้ายสามารถทำได้ในพื้นที่ที่มีอากาศอุ่นติดต่อกันเป็นเวลายาวนานเพียงพอ มีความชื้น และแสง ตลอดจนลักษณะดินที่เหมาะสม เมื่อดันฝ้ายเจริญเติบโตเต็มที่ได้รับความสูงประมาณ 3-6 ฟุต (1-2 เมตร) หลังจากที่ยอดงอกบานและร่วงไปแล้วก็จะเริ่มปรากฏเป็นปุ๋ยฝ้ายเติบโต ภายในปุ๋ยฝ้ายมีเมล็ดฝ้ายอยู่ โดยเส้นใยฝ้ายเจริญขึ้นจากเมล็ด กล่าวกันว่าแต่ละเมล็ดให้เส้นใยได้กว่า 20,000 เส้น เมื่อปุ๋ยฝ้ายสุกอมก็จะงอกบาน และเปิดออกมองเห็นเส้นใยฝ้ายหรือการเปิดหีบฝ้าย โดยการนำเข้าเครื่องหีบ ปุ๋ยฝ้ายที่มีเปลือกเมล็ดติดและเส้นใยถูกนำเข้าเครื่อง เครื่องจะตีให้ปุ๋ยฝ้ายที่ส่งเข้ามานั้นป้อนสู่ลูกกลิ้ง ที่มีผิวเป็นฟันเลื่อยหมุนสวนทิศที่ส่งฝ้ายเข้ามายัง ซึ่งเป็นตะแกรงที่คอยคัดสกัดให้เปลือกเมล็ดฝ้ายที่ถูกลูกกลิ้งดึงเส้นใยออก แล้วตกลงไปตามสายพานที่เตรียมไว้ คือเปลือกเมล็ดฝ้ายที่ตกลงมาดังกล่าว เส้นใยฝ้ายที่ถูกดึงติดมากับฟันเลื่อยบนลูกกลิ้งก็จะถูกกระแสลมดึง แรงลมพาเส้นใยไปสู่สายพาน เพื่อนำไปบรรจุต่อซึ่งเส้นใยฝ้ายนี้จะบรรจุโดยการอัดเป็นมัดสี่เหลี่ยมใหญ่เรียกว่า เบล แต่ละเบลมีน้ำหนักถึง 500 ปอนด์ (225 กิโลกรัม) ส่วนที่เป็นเปลือกของเมล็ดฝ้ายก็สามารถนำไปทำเป็นปุ๋ยเนื่องจากมีปริมาณไนโตรเจนสูง หรือทำเป็นอาหารสัตว์ก็ได้ เนื้อในเมล็ดฝ้ายเป็นส่วนที่สามารถสกัดเอาน้ำมันไปใช้ประโยชน์เป็นน้ำมันพืช หรือใช้ในการทำสบู่และจากการสกัดน้ำมันแล้วยังเป็นอาหารสัตว์ได้อีก ในส่วนของเส้นใยที่ติดปลายเมล็ดเป็นเส้นใยสั้นมาก เรียกว่า Cotton linter เป็นวัตถุดิบตั้งต้นของการทำเส้นใยประดิษฐ์ ทั้งเรยอน และแอซีเทต

#### 2.1.1 โครงสร้างทางกายภาพ

โครงสร้างของฝ้ายหากมองในรายละเอียดขององค์ประกอบทางเคมีฝ้ายเป็นเส้นใยเซลลูโลสชนิดหนึ่ง ทั้งนี้ได้มีผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์มาแล้วพบว่ามียอดส่วนของความเป็นผลึกต่อความเป็นอสัณฐานสูงถึงประมาณ 2 ต่อ 1 ทำให้ความสามารถในการยึดตัวดีและดูดซึมความชื้นสูง โดยทางกายภาพฝ้ายเป็นเส้นใยสั้นมีลักษณะภายนอกที่หยาบเป็นหลอดแบน ขวั้นเป็นเกลียว และจากกล้องจุลทรรศน์ภาพภาคตัดขวางมีลักษณะคล้ายเม็ดถั่วที่มีช่องกลางกลวงเป็นช่องส่งน้ำ (lumen) ดังแสดงในรูปที่ 2.1





รูปที่ 2.1 ภาพจากกล้องจุลทรรศน์ของเส้นใยฝ้าย

ก) ภาพวาดแสดงภาคตัดขวาง ข) ภาพวาดแสดงภาพตามความยาว

(ก) ภาพภาคตัดขวางของฝ้ายระยะแรกมีลักษณะเป็นรูปตัว ยู (U) ผนังเซลล์บาง ขณะที่ยังอ่อนอยู่ ต่อเมื่อเส้นใยมีอายุมากขึ้นผนังก็เริ่มหนา มีลักษณะเป็นรูปตัวมากขึ้นรูกลวงที่เป็นท่อส่งน้ำจะหดเล็กลง ผิวนอกคูลคล้ายมีฟิล์มมันเคลือบอยู่ ผนังชั้นแรกหรือ primary wall เป็นผนังชั้นที่เกิดขึ้นก่อนเป็นชั้นบาง ขณะที่ท่อส่งน้ำตรงกลางใหญ่คูลคล้ายเมล็ดถั่ว ต่อมาเมื่อเจริญเติบโตเป็นชั้น ๆ คล้ายวงปีในลำต้น ทำให้ท่อส่งน้ำส่วนกลางถูกบีบแคบลง แต่ละชั้นของผนังที่ขยายเข้าไปมีความหนาแตกต่างกันไปขึ้นกับสภาพภูมิอากาศ อาหารน้ำ เปลือกที่หนาเพิ่มขึ้นนี้รวมเรียกกันเป็นผนังชั้นสองหรือ secondary wall แต่ละชั้นที่เจริญเติบโตขึ้นนี้ประกอบไปด้วยเส้นใยละเอียดอันเกิดจากการต่อกันยาวของลูกโซ่โมเลกุลของเซลลูโลสจัดเรียงต่อกัน และลักษณะของการจัดเรียงกันนี้เองที่ทำให้ในบางครั้งมีทิศทางเรียงที่สลับทิศสวนทางกัน ดังแสดงในรูป 2.2 ข) ทำให้เกิดเกลียวฝ้ายขึ้นตามความยาวของเส้นใย

### 2.1.2. กेलียวฝ้าย

เกลียวฝ้ายหรือการบิดตัวคล้ายริบบิ้น เป็นลักษณะที่แสดงถึงการเจริญเติบโตตามธรรมชาติอย่างเต็มที่แล้วของฝ้าย เมื่อปุยฝ้ายเปิดออกทำให้เส้นใยแห้งตัวลง ส่งผลให้รูส่งน้ำตรงกลางหดตัวผนังของเส้นใยที่เกิดจากการเจริญเติบโตของลูกโซ่โมเลกุลมีการบิดเปลี่ยนทิศทาง ทำให้เป็นการข้วนเกลียวที่สวนทางกัน เกิดการบิดอเหมือนหลอดกาแฟการบิดอขึ้นนี้เป็นการเกิดเกลียวแบบธรรมชาติ ทำให้เส้นใยฝ้ายมีความสามารถในการเกาะเกี่ยวกัน ปั่นเป็นด้ายได้ง่าย มีความสามารถในการยืดตัวสูง แม้ว่าในขณะที่เดียวกันอาจมีผลเสียเกิดขึ้นในบริเวณของการบิดเกลียวบ้าง เช่น เกิดการจับฝุ่นหรือสิ่งสกปรกได้ ความแข็งแรงลดลงประมาณร้อยละ 15-30 เมื่อเทียบกับบริเวณอื่น ๆ เชื่อกันว่าถ้าหากสามารถยืดดึงเส้นใยให้เหยียดตรงออกแล้วจะทำให้แข็งแรงของเส้นใยเพิ่มขึ้นได้

### 2.1.3 สมบัติทางกายภาพ

ลักษณะภายนอก ฝ้ายจากธรรมชาติมีลักษณะคล้ายหลอดแบนบิดข้วนกันเป็นเกลียว พื้นที่หน้าตัดเป็นเม็ดตัว ตรงกลางเป็นรูซึ่งเกิดจากท่อส่งน้ำตามแกนกลางของเส้นใยนั่นเอง ผิวของเส้นใยไม่เรียบและทึบแสง

ความยาวเส้นใย เส้นใยแต่ละเส้นมีความยาวอยู่ในช่วง 3-63 มิลลิเมตร โดยทั่วไปฝ้ายยาวมีความแข็งแรงดีกว่าฝ้ายสั้น

สี ปกติฝ้ายมีสีขาว บางชนิดอาจพบเป็นสีครีมหรือน้ำตาล

ความมัน โดยธรรมชาติฝ้ายมีความมันน้อย ยกเว้นที่ผ่านการทำชุบมัน (mercerization) แล้วความเงาเพิ่มขึ้น

ความแข็งแรง ฝ้ายเป็นเส้นใยที่มีความแข็งแรงปานกลาง ความทนแรงดึง ณ จุดขาดมีค่าประมาณ 3.0-5.0 กรัมต่อดีเนียร์ เมื่อเปียกน้ำฝ้ายมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นอีกประมาณร้อยละ 10-20 ฝ้ายที่ผ่านกระบวนการทำชุบมันแล้วความแข็งแรงจะสูง โดยทั่วไปความแข็งแรงฝ้ายแปรผันโดยตรงไปตามความยาวของเส้นใยเมื่อนำมาตีเกลียวเป็นด้าย เส้นใยาวจะมีจุดสัมผัสและการเกาะกันของเส้นใยมากกว่าเส้นใยสั้น ทำให้เกิดแรงเสียดทานได้มากกว่า ส่งผลให้การทนต่อแรงดึงสูงขึ้น

การยืดตัว เป็นเส้นใยที่มีการยืดตัวดีกว่าลินิน แต่ต่ำกว่าไหมและขนสัตว์ เกลียวฝ้ายที่เกิดตามธรรมชาติทำให้มีการยืดตัวที่ดีและนำมาปั่นเป็นด้ายได้ง่ายสามารถยืดตัวได้ประมาณร้อยละ 3-7


การคืนตัวจากแรงอัด ฝ้ายมีความสามารถในการคืนตัวภายหลังที่ถูกกดทับได้ต่ำ เกิดการยับได้ง่าย ในปัจจุบันมีการตกแต่งสำเร็จหลายวิธีที่จะช่วยให้ปัญหาของการยับลดลง

การดูดซึมความชื้น ที่ภาวะมาตรฐานอุณหภูมิ 70 องศาฟาเรนไฮต์ (21 องศาเซลเซียส) และความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 65 ฝ้ายมีความสามารถดูดความชื้นได้สูงถึงร้อยละ 7-10 และความแข็งแรงของฝ้ายขึ้นเมื่อเปียก

ความร้อน ฝ้ายทนความร้อนได้ดี อุณหภูมิที่ใช้ในการรีดอาจสูงถึง 400-425 องศาฟาเรนไฮต์ (204-218 องศาเซลเซียส) ในระยะเวลาสั้น ๆ ฝ้ายเริ่มไหม้และเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลที่อุณหภูมิ 475 องศาฟาเรนไฮต์ (246 องศาเซลเซียส) และถ้าสูงกว่านั้นอาจถูกทำลายได้ สามารถซักได้ด้วยน้ำร้อน ระดับ 212 องศาฟาเรนไฮต์ (100 องศาเซลเซียส) และอบแห้งที่ 160-200 องศาฟาเรนไฮต์ (71-93 องศาเซลเซียส) ความถ่วงจำเพาะ 1.5

#### 2.1.4 โครงสร้างทางเคมี[15]

โครงสร้างเคมีของฝ้ายจะมีเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบอยู่ประมาณร้อยละ 95-99 เซลลูโลสเป็นพอลิเมอร์ที่เกิดจากการเรียงต่อกันของหน่วยย่อยกลูโคสด้วยพันธะ 1,4 - linked -  $\beta$ -D- glycosidic โดยมีระดับพอลิเมอร์ไรเซชัน( degree of polymerization) มากกว่า 3000



รูปที่ 2.2 โครงสร้างทางเคมีของเซลลูโลส

#### 2.1.5 สมบัติทางเคมี[14]

กรด กรดอินทรีย์ เช่น กรดน้ำส้มไม่เป็นอันตรายต่อฝ้าย แต่ถ้าเป็นกรดประเภทกรดกำมะถัน หรือกรดไฮโดรคลอริกจะละลายฝ้ายเป็นยางเหนียว และถ้าถูกกรดไนตริกทำปฏิกิริยาได้เซลลูโลสไนเตรตมีสมบัติเป็นวัตถุระเบิด

ด่าง ฝ้ายทนต่อสารละลายด่างได้ดี แม้ด่างแก่ที่ใช้เป็นสบู่ในการซักล้างก็ไม่มีผลต่อสมบัติของฝ้าย นอกจากนั้นแล้วด่างที่เป็นสารเคมีหลักในการทำขบวนการทำให้ฝ้ายมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นด้วย

ตัวทำละลายอินทรีย์ ฝ้ายสามารถซักแห้งได้เนื่องจากมีความทนทานต่อตัวทำละลายอินทรีย์ส่วนใหญ่ได้ดีมาก

สารซักฟอก สารซักฟอกโดยทั่วไปที่มีขายในตลาดชนิดที่ไม่รุนแรงมากนักสามารถซักฟอกฝ้ายได้ แต่ต้องระวังเรื่องของความเข้มข้นและระยะเวลา ประกอบกับภายหลังการซักฟอกแล้วควรทำการล้างน้ำสะอาดออกให้หมด สารซักฟอกประเภทตัวออกซิไดส์ที่รุนแรง เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรต์ และโซเดียมไฮโปคลอไรด์ มีผลทำให้ฝ้ายเกิดปฏิกิริยาทางเคมีกลายเป็นสภาพที่เรียกว่า ออกซีเซลลูโลส (oxycellulose) ที่มีสมบัติอ่อนแอกว่าฝ้ายปกติ ขาดง่ายเมื่อเปียก และเปลี่ยนเป็นสีเหลือง

ราและแมลง ปกติผ้าฝ้ายเกิดราได้ง่าย เนื่องจากแป้งที่ตกค้างมาจากการลงแป้งทำให้เป็นปัจจัยต่อการเจริญเติบโตของรา ปัญหานี้แก้ได้โดยการตกแต่งสำเร็จ ผ้าฝ้ายภายหลัง สำหรับแมลงก็เช่นเดียวกันเป็นปัญหาสืบเนื่องจากแป้งที่ตกค้างในฝ้ายมากกว่าสืบเนื่องจากเส้นใยฝ้ายเอง

แสง ฝ้ายถูกแสงแดดทำให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเป็นออกซีเซลลูโลสเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเสื่อมคุณภาพลง ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการใช้งานของฝ้ายไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง

การย้อมสี สามารถใช้สีย้อมได้หลายชนิด เช่น สีรีแอคทีฟ สีแวต นอกจากนั้นอาจเป็นสีไดเร็กและสีเบสิก

#### 2.1.6 การใช้งานของฝ้าย[14]


ด้วยสมบัติที่ดี ของฝ้ายทั้งแข็งแรง ทนทาน ความสามารถในการดูดซึมความชื้นได้ดี การใช้งานหลากหลาย สามารถปั่นเป็นด้ายได้แทบทุกระดับของความละเอียด ทอเป็นผ้าได้ทุกโครงสร้าง ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากฝ้ายเป็นที่นิยมและใช้กันมาตลอด ผ้าฝ้ายส่วน ที่ไม่สามารถใช้วัสดุอย่างอื่นทดแทนได้ เช่น กางเกงยีน ผ้าปลอกหมอน ผ้าคลุมเตียง นอกจากนั้นแล้วฝ้ายยังสามารถใช้ผสมร่วมกับเส้นใยชนิดอื่นทั้งใยธรรมชาติและเส้นใยสังเคราะห์ด้วย ที่รู้จักกว้างขวางมากก็คือการใช้ร่วมกับเส้นใยพอลิเอสเตอร์ เช่น ผ้า T/C คือการผสมแบบมาตรฐานระหว่างพอลิเอสเตอร์กับฝ้ายในส่วนผสม 65 ต่อ 35 เป็นต้น

#### 2.2 เส้นใยพอลิเอสเตอร์ (Polyester Fiber) [16]

พอลิเอสเตอร์ เป็นพอลิเมอร์ที่ผลิตจากปฏิกิริยาแบบควบแน่นที่เกิดขึ้น ระหว่างโมเลกุลเล็ก ๆ ซึ่งการเชื่อมต่อกันของโมเลกุลด้วยพันธะเอสเทอร์ (ester) สารตั้งต้นในการสังเคราะห์พอลิเอสเตอร์คือ กรดไดเบสิก (dibasic acid) กับ ไดไฮดรอลิกแอลกอฮอล์ (dihydric alcohol) เส้นใยพอลิเอสเตอร์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจะแบ่งตามสารตั้งต้นที่ใช้ พอแบ่งได้เป็น 3 ชนิดดังนี้


- 1.เส้นใยพอลิเอททีลินเทเรฟทาเลท (polyethylene terephthalate , PET)
- 2.เส้นใยพอลิไซโคลเฮกเซนไดเมททีลินเทเรฟทาเลท ( poly -1,4-cyclohexylene-dimethylene terephthalate , PCDT)
- 3.เส้นใยพอลิเอสเตอร์ชนิดอื่น ๆ

ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ นิยมใช้ เส้นใยพอลิเอททีลินเทเรฟทาเลท ซึ่งเรียกทั่วไปว่าเส้นใยพอลิเอสเตอร์ มีโครงสร้างดังรูปที่ 2.3



รูปที่ 2.3 สูตร โครงสร้างทางเคมีของพอลิเมอร์พอลิเอททีลินเทเรฟทาเลท

เกิดจากปฏิกิริยาควบแน่นระหว่างกรดเทเรฟทาติก (terephthalic acid) หรือไดเมททิวเทเรฟทาเลท (dimethyl terephthalate) กับเอททีลินไกลคอล (ethylene glycol)




รูปที่ 2.4 ผังแสดงลำดับขั้นตอนการผลิตพอลิเมอร์ Polyethylene terephthalate

### 2.2.1 การผลิตเส้นใย

กระบวนการผลิตเส้นใยพอลิเอสเตอร์ เป็นกระบวนการผลิตพอลิเมอร์ด้วยปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันแบบควบแน่นระหว่างเอทิลีนไกลคอล (ethylene glycol) กับกรดเทเลฟทาติก (terephthalic acid) โดยน้ำจะถูกแยกออกระหว่างการเกิดปฏิกิริยา สายโซ่พอลิเมอร์ที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาจะเชื่อมต่อกันด้วยหมู่เอสเตอร์ (ester bond) จนได้ระดับพอลิเมอร์ไรเซชันที่ต้องการ พอลิเมอร์พอลิเอสเตอร์ ที่มีลักษณะใสไม่มีสี จะถูกอัดผ่านช่องรู (slot) ลงบนผิววงล้อที่มีน้ำหล่อเย็น ทำให้พอลิเมอร์แข็งตัวซึ่งมีลักษณะเป็นแถบเส้นยาวตลอด แล้วป้อนเข้าเครื่องตัด ตัดออกมาเป็นเม็ด (chip) ที่มีลักษณะเป็นลูกเต๋า ขนาด 1/8-1/4 นิ้ว และเม็ดชิพพอลิเอสเตอร์จะถูกลำเลียงไปยังฝ้ายปั่นเส้นใย (spinning) ด้วยระบบท่อส่งโดยใช้ลมดูด (suction)

การปั่นเส้นใย (spinning) พอลิเมอร์พอลิเอทรีลีนเทเลฟทาเลท (polyethylene terephthalate) จะหลอมละลายที่อุณหภูมิประมาณ 260 องศาเซลเซียส และพอลิเมอร์ที่หลอมละลายจะมีเสถียรภาพเป็นระยะเวลานาน เมื่อปราศจากแก๊สออกซิเจน ฉะนั้นทุกขั้นตอนที่ใช้ในกระบวนการปั่นเส้นใย (spinning) จะต้องมีการป้องกันไม่ให้อากาศเข้าไปปะปน กับพอลิเมอร์ หลอมเหลวในช่วงระหว่างปั่นเส้นใย ในส่วนของสปินนิ่งจะมีเม็ดชิพ พอลิเมอร์ที่ต้องอบแห้งได้ ความชื้น แล้วผ่านเม็ดที่อบแห้งแล้วไปจัดเก็บไว้ในถังเก็บโดยเฉพาะที่มีแก๊สไนโตรเจนอยู่โดยรอบ จากถังเก็บเม็ดชิพจะถูกป้อนเข้าเครื่องสปินนิ่ง สำหรับการดำเนินงานของเครื่องสปินนิ่ง มีลักษณะเดียวกันกับที่ใช้ในการปั่นเส้นใยในลอน โดยถูกบีบอัดรีดรูเล็ก ๆ บนสปินเนรท ออกมาเป็นกระแสด้ายใยยาวตลอดแล้วทำให้แข็งตัว พร้อมกับกรอມ้วนเก็บในลักษณะเส้นด้ายที่ยังไม่ได้ยัดตัว (undrawn yarn)



รูปที่ 2.5 ผังแสดงลำดับขั้นตอนการผลิตเส้นใยพอลิเอสเตอร์

เส้นด้ายที่ยังไม่ได้ยี่ดตัว (undrawn yarn) จะถูกดึงยี่ดตัวออกอีก ประมาณ 5 เท่า ของความยาวเดิมบน เครื่องดึงยี่ด และเข้าเกลียว (draw-twist machine) การดึงยี่ดเส้นใยจะกระทำที่อุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยตามสภาวะเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ถ้าเส้นด้ายชนิดความแข็งแรงสูง (high tenacity) จะใช้อุณหภูมิในการดึงยี่ดสูงกว่าเส้นด้ายใยยาวชนิดธรรมดาทั่ว ๆ ไป ในทางปฏิบัติเส้นใยพอลิเอสเตอร์จะถูกดึงยี่ดในสภาวะที่ร้อนมากกว่าสภาวะเย็น ทั้งนี้เพราะการเรียงตัวของโมเลกุลในเส้นใยจะเป็นระเบียบได้มากกว่า

เส้นใยสั้น (staple) ของเส้นใยพอลิเอสเตอร์ จากการอัดรีดเส้นใยออกมาจำนวนมาก ๆ แล้วรวบรวมเส้นใยดังกล่าวเข้าด้วยกัน ในลักษณะคล้ายเชือกเส้นใหญ่ (Heavy tow) และจะถูกดึงยี่ดพร้อมทำให้สมบัติเป็นคลื่นลอน (crimp) ด้วยเชิงกล และทำให้คลื่นลอน อยู่ตัวหรือคงรูปโดยการอบด้วยความร้อนจากนั้น เส้นใยดังกล่าวจะถูกนำไปตัดให้เส้นใยได้ความยาวตามที่ต้องการ

### 2.2.2 โครงสร้างและสมบัติของพอลิเอสเตอร์

สมบัติของเส้นใยพอลิเอสเตอร์ที่สามารถแบ่งตามประเภทของเส้นด้ายได้ 3 ประเภทคือ

1. เส้นด้ายใยยาวชนิดความแข็งแรงสูง (high tenacity yarn )
2. เส้นด้ายใยยาวชนิดความแข็งแรงปานกลาง (medium tenacity yarn)
3. เส้นใยสั้น (staple fiber)

ประเภทของเส้นใยพอลิเอสเตอร์เหล่านี้ จะถูกพิจารณาความแตกต่างจากสมบัติทางกายภาพในลักษณะต่าง ๆ แต่ในกลุ่มหรือประเภทเดียวกัน อาจ会有ความแตกต่างเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แม้ขนาดความโต (denier) ของเส้นด้ายที่สลับกันก็อาจจะมีผลกระทบต่อลักษณะเฉพาะบางอย่างได้ เกณฑ์ค่ากำหนดของสมบัติด้านกายภาพต่าง ๆ เป็นสมบัติที่ได้ตามความต้องการของรูปแบบของเส้นใย ที่ผู้ผลิตเป็นผู้กำหนดสำหรับป้อนให้อุตสาหกรรมต่อเนื่องนำไปใช้งาน ทั้งเส้นด้ายใยยาวและใยสั้น สมบัติต่าง ๆ ของเส้นใยซึ่งจะถูกกระทำในลักษณะต่าง ๆ กัน อาทิเช่น กระบวนการอบด้วยความร้อนให้อยู่ตัว (heat-set) หรือกระบวนการปั่นเส้นด้ายใยสั้น ซึ่งความแตกต่างของสมบัติที่ได้รับนั้น มาจากผู้ผลิตทั้งสิ้น ยกตัวอย่างข้อมูลสมบัติของเส้นด้ายพอลิเอสเตอร์จากบริษัท I.C.I จำกัด เป็นผู้กำหนด ภายใต้ชื่อทางการค้า “ Terylene ” เส้นด้ายใยยาว Terylene นี้ จะถูกกำหนดลักษณะเกลียวตามอักษร “ S ” และระดับจำนวนเกลียวของเส้นด้ายที่แท้จริง จะมีความสัมพันธ์กับขนาดโตของเส้นด้าย ดังข้อมูลข้างล่างนี้

ส่วนเส้นด้ายใยยาวชนิดความแข็งแรงปานกลาง (medium tenacity yarn) ที่ถูกผลิตออกมา ยังมีการจำแนกชนิดความเงามัน เช่น ความใสมัว (bright) ความทึบแสง (dull) และชนิดทึบแสงพิเศษ (extra dull) ค่ากำหนดของขนาดความโตของเส้นด้ายและจำนวนเส้นใยยาวต่อหนึ่งเส้นด้าย ก็เช่น ขนาด denier ของเส้นด้าย มีตั้งแต่ 50 ,75 ,100 และ150 ซึ่งขนาด denier ของแต่ละเส้นใยยาวประมาณ 2 denier เส้นใยพอลิเอสเตอร์ มีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ การใช้งานด้านสิ่งทอทั่วไป หรือสำหรับการทำให้เส้นใยมีความพองฟู (bulking) ด้วยกรรมวิธีต่าง เช่น false-twisting ในบางกรณีก็มีการผลิตเส้นใยลักษณะพื้นที่หน้าตัดเป็นสามเหลี่ยม (tri-lobal cross-section) มาใช้ในงานสิ่งทอ เพื่อให้ได้ความหลากหลายในสมบัติด้านผิวสัมผัส และความมันเงา “crimplene” เป็นชื่อการค้าของเส้นด้ายที่มีสมบัติด้านความพองฟูที่มีความคงตัว (stabilized) ซึ่งผลิตจากเส้นด้ายพอลิเอสเตอร์ terylene ความแตกต่างของเส้นด้ายดังกล่าวที่ไม่เหมือนกับเส้นด้ายพองฟูอื่น ๆ ก็คือมีการหดตัวต่ำ ความสามารถในการยืดตัวต่ำและ มีความอิสระในการบิดเมื่ออยู่ในรูปเส้นใยเดี่ยวสามารถนำไปถักเป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่ได้ขนาดตามต้องการได้ง่ายกว่าด้ายพองฟูชนิดอื่น ๆ การตกแต่งสำเร็จก็ง่ายสะดวก การทำให้อยู่ตัว (pre-stabilization) ก่อนย้อมสีก็ไม่จำเป็น

เส้นด้ายใยยาวชนิดความแข็งแรงสูง (high tenacity yarn) ที่มีคุณสมบัติด้านความใสมัว (bright) ซึ่งอยู่ในขอบเขตค่ากำหนดของขนาดเส้นด้ายขนาดต่าง ๆ นั้น ขนาดของเส้นใยยาว จะมีประมาณ 5 denier เส้นด้ายใยยาวชนิดความแข็งแรงสูง มีความหลากหลายเกี่ยวกับสมบัติด้านความแข็งแรงและสมบัติการยืดตัวของเส้นด้ายด้วย

ใยสั้น (staple fiber) การผลิตใยสั้น (staple) จะอาศัยขนาดความโตของเส้นใยยาว (filament) จาก 1.5 ถึง 10 denier โดยลักษณะของเส้นใยจะมีสมบัติทึบแสงหรือด้าน (dull) ใยสั้นแต่ละชนิดซึ่งอาจมีความแตกต่าง ด้านสมบัติที่สามารถจะกำหนดได้สำหรับในการออกแบบ โดยเฉพาะสำหรับใช้กับการปั่นด้ายใยสั้นธรรมชาติระบบต่าง ๆ อาทิเช่น ระบบปั่นด้ายสำหรับทอ

ผ้าขนแกะ (wollen) หรือผ้าเนื้อละเอียด (worsted) หรือระบบด้ายฝ้ายและลินิน ไยสั้นบางชนิด สำหรับการใช้งานเฉพาะอย่างอาจจะผลิตจากเส้นใยยาวชนิดที่มีคุณสมบัติขุ่นมัว (bright) และใยสั้นชนิดที่มีสีในตัวของเส้นใย ที่จะนำไปใช้งานที่มีผลคล้ายกำหนดไว้แน่นอนแล้ว

ใยสั้นพอลิเอสเตอร์ terylene มีความแตกต่างกับเส้นใยยาว อยู่ 2 ประเด็นหลัก ๆ คือ 1. ใยสั้นจะมีสมบัติด้านความอยู่ตัวของความเป็นคลื่นลอน (crimp) โดยการอบด้วยความร้อน (heat-set) 2. ใยสั้นจะมีสมบัติความคงตัวด้วยความร้อนในช่วงระหว่างทำการผลิต ซึ่งผลที่ตาม คือ สมบัติด้านหดตัวของใยสั้นกับใยยาวจะแตกต่างกัน

-สมบัติลักษณะรูปร่างที่มองเห็นได้

ลักษณะของเส้นใยพอลิเอสเตอร์ มีลักษณะผิวเรียบเหมือนแท่งแก้ว โดยทั่วไป พื้นที่หน้าตัดของเส้นใยจะเป็นวงกลม แต่บางชนิดก็เป็นพื้นที่หน้าตัดเป็นรูปสามเหลี่ยม (trilobal) ใยสั้นจะมีลักษณะที่หึ่งงอและเป็นคลื่นลอน ซึ่งจะมีหรือไม่มีสารปักเมนต์แล้วแต่กรณี

-สมบัติด้านความยืดตัว (elongation)

เส้นใยยาวชนิดความแข็งแรงสูง ร้อยละ 8-11

(ขึ้นอยู่กับชนิดเส้นใย)

เส้นใยยาวชนิดความแข็งแรงปานกลาง ร้อยละ 15-30

ใยสั้นชนิดความแข็งแรงสูง ร้อยละ 20-30

ใยสั้นชนิดความแข็งแรงปานกลาง ร้อยละ 30-50

-สมบัติด้านความคืนตัว (elastic recovery)

เส้นใยพอลิเอสเตอร์ มีสมบัติด้านความคืนตัวดีจากแรงยืด แรงกดอัด แรงเฉือน และการโค้งงอ

-สมบัติด้านความร้อน (thermal properties)

จุดหลอมละลาย อยู่ที่ระดับอุณหภูมิ ประมาณ 260 องศาเซลเซียส และผิวละลายเกาะติด (Sticking) ประมาณ 230-240 องศาเซลเซียส

ผลที่เกิดกับระดับอุณหภูมิต่ำ ที่อุณหภูมิ -40 องศาเซลเซียส ค่าความแข็งแรง (tenacity) จะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 6 และค่าความยืดตัวจะลดลงประมาณร้อยละ 30 ซึ่งเปรียบเทียบกับค่าความแข็งแรง ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ถ้าเป็นระดับอุณหภูมิ -100 องศาเซลเซียส ค่าความแข็งแรง จะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 50 และค่าความยืดตัวจะลดลงประมาณร้อยละ 35

ผลที่เกิดกับอุณหภูมิสูง ที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส เส้นใยพอลิเอสเตอร์ จะรักษาค่าความแข็งแรง ได้เพียงครึ่งหนึ่งของค่าความแข็งแรงที่อุณหภูมิห้อง สำหรับผลที่เกิดกับเส้นใยพอลิเอสเตอร์ที่ตากผึ่งในบรรยากาศที่มีอุณหภูมิสูง จะมีผลน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับผลที่เกิดกับเส้นใยอื่น ๆ ทั้งเส้นใยธรรมชาติ และเส้นใยสังเคราะห์ ถ้าในบรรยากาศนั้นมีอุณหภูมิสูงถึง 150 องศาเซลเซียส เส้นใยพอลิเอสเตอร์จะเปลี่ยนเพียงเล็กน้อย หลังจากผ่านพ้นไปเป็นเวลา 1 เดือนและจะ



รักษาสภาพความแข็งแรงประมาณร้อยละ 85 ของค่าความแข็งแรงเดิมและประมาณร้อยละ 55 หลังจากผ่านไปเป็นเวลา 6 เดือน

-สมบัติด้านการหดตัว (shrinkage properties)

เส้นด้ายใยยาวพอลิเอสเตอร์ จะหดตัว ประมาณร้อยละ 3 ในบรรยากาศที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส และร้อยละ 10 ในบรรยากาศที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส เส้นด้ายชนิดความแข็งแรงสูง (high tenacity) จะมีระดับค่าการหดตัวสูงกว่าเส้นด้ายชนิดความแข็งแรงปานกลาง (medium tenacity) โดยเฉพาะระดับอุณหภูมิสูงขึ้นกว่าปกติ

ค่าความหดตัวของเส้นด้ายยาวพอลิเอสเตอร์ในน้ำร้อน จะมีค่าประมาณร้อยละ 6 และสูงกว่าการหดตัวในอากาศร้อนที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส และเส้นด้ายชนิดความแข็งแรงสูง (high tenacity) จะมีระดับการหดตัวสูงกว่าเส้นด้ายชนิดความแข็งแรงปานกลาง (medium tenacity) เช่นเดียวกัน

ใยสั้นพอลิเอสเตอร์จะมีความแตกต่างกับเส้นใยยาวพอลิเอสเตอร์ ตรงที่ถูกระทำให้อยู่ตัวด้วยความร้อน ในขณะที่ทำการผลิต ฉะนั้นค่าความหดตัวของใยสั้น น้อยกว่าร้อยละ 1 ในสภาพน้ำร้อน แต่อย่างไรก็ตาม จากประสบการณ์ในการอบแห้งด้วยอากาศร้อนที่อุณหภูมิเกิน 120 องศาเซลเซียส ขึ้นไปและที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส ค่าความหดตัวของใยสั้นอาจจะเกินร้อยละ 2

-ผลกระทบที่เกิดจากแสงแดด

เส้นใยพอลิเอสเตอร์ มีความคงทนต่อการเสื่อมสภาพจากแสงแดดสูง หลังจากตากผึ่งแสงแดดนาน ๆ เส้นใยจะค่อย ๆ สูญเสียค่าความแข็งแรง แต่ไม่เปลี่ยนสีผิวเส้นใยเมื่อเส้นใยตากผึ่งแสงแดดอยู่ด้านหลังของกระจก เส้นใยพอลิเอสเตอร์จะแสดงสมบัติด้านความคงทนต่อแสงแดดมากขึ้นและเป็นลักษณะเด่นและเหนือกว่าเส้นใยอื่น ๆ ภายใต้สภาวะการตากผึ่งแดดดังกล่าว

### 2.3 การย้อมเส้นใยเซลลูโลสด้วยสีรีแอกทีฟ[17]

โดยทั่วไปสีจะยึดติดกับเส้นใยเซลลูโลสได้ด้วยเหตุผล 3 ประการ คือ

1.การยึดเกาะติดเส้นใยอันเนื่องมาจากแรงยึดเหนี่ยวทางกายภาพ (physical attraction) ยกตัวอย่าง เช่น การยึดเกาะติดของสีไคเร็กซ์บนเส้นใยเซลลูโลส ข้อเสียของการยึดเกาะโดยอาศัยแรงยึดเหนี่ยวทางกายภาพก็คือ เป็นแรงยึดเหนี่ยวที่ไม่แข็งแรงทำให้เวลาซักสีจะหลุดออกมาได้ง่าย ซึ่งเรียกว่าสีตก

2.การยึดเกาะติดเส้นใยอันเนื่องมาจากสีถูกกักขังอยู่ในเส้นใย (mechanical entrapment) ยกตัวอย่างเช่น สีแวต หรือสีซัลเฟอร์ สีประเภทนี้เมื่อเข้าไปอยู่ในเส้นใยแล้วจะถูกเปลี่ยนไปอยู่ในรูปที่ไม่ละลายน้ำ ซึ่งจะทำให้สีมีความคงทนต่อการซักสูง

3.การยึดเกาะติดบนเส้นใยอันเนื่องมาจากสีทำปฏิกิริยากับเส้นใย สีประเภทนี้คือสีรีแอกทีฟ การทำปฏิกิริยากับเส้นใย เกิดเป็นพันธะโควาเลนต์ (covalent bond) ซึ่งเป็นพันธะที่แข็งแรง


ทนทานต่อการซักล้าง ในปัจจุบันการย้อมเซลลูโลสด้วยสีรีแอคทีฟ กำลังได้รับความนิยมสูงขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากเป็นสีย้อมที่สามารถย้อมได้ทุกเฉดสี และได้ความสดใส

### 2.3.1 เคมีของสีรีแอคทีฟ (chemistry of reactive dyes)

สีรีแอคทีฟมีโครงสร้างเคมีพื้นฐาน เหมือนสีไคเรกต์เพียงพัฒนาให้มีส่วนที่สามารถทำปฏิกิริยากับเส้นใยเซลลูโลสได้ การออกแบบโครงสร้างของสีรีแอคทีฟจะไม่เน้นให้เหมือนกับสีไคเรกต์ในแง่โครงสร้างแบนราบและมีความเป็นเส้นตรง แต่จะเน้นความสามารถในการเข้าทำปฏิกิริยาเคมีกับเส้นใย

ลักษณะทั่วไปของโครงสร้างของสีรีแอคทีฟ จะประกอบด้วย 4 องค์ประกอบใหญ่ ๆ คือ

1. ส่วนให้สี (chromophore)
2. ส่วนที่ให้สีละลายน้ำได้ (solubilising group)
3. ส่วนเชื่อมต่อระหว่างส่วนให้สีกับส่วนทำปฏิกิริยา (linking group)
4. ส่วนทำปฏิกิริยา (reactive group)



2. solubilising group      1 chromophore  
3 linking group          4 reactive group

ส่วนสำคัญที่สุดของสีรีแอคทีฟก็คือ ส่วนที่ทำปฏิกิริยาของสีหรือหมู่ฟังก์ชันในการทำปฏิกิริยา เพราะว่าสีจะเกาะติดอยู่บนเส้นใยได้มากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับความสามารถในการทำปฏิกิริยาของหมู่ฟังก์ชันของสี การจำแนกกลุ่มสีรีแอคทีฟจึงแยกตามความสามารถในการทำปฏิกิริยาของสีที่อุณหภูมิต่าง ซึ่งพอจะแบ่งออกเป็น 5 ระดับ โดยระดับที่ 1 จะมีความว่องไวสูงสุด ส่วนระดับที่ 5 จะมีความว่องไวต่ำสุด

ตารางที่ 2.1 แสดงระดับความว่องไวของกลุ่มสีรีแอกทีฟ


เคมีหมู่ที่ทำปฏิกิริยา	ชื่อทางการค้า	อุณหภูมิที่ทำปฏิกิริยา (°C)	ระดับความว่องไว
Dichlorotriazine	Procion	30	1
Difluorochloropyrimidine	Levafix	40	2
Dichloroquinoxaline	EA	50	3
Monofluorotriazine	Levafix E	50	3
Vinylsulphone	Cibacron F	60	4
Monochlorotriazine	Remazol	80	5
	Procion		

### 2.3.2 กลไกการทำปฏิกิริยาของสีรีแอกทีฟกับเซลลูโลส

กลไกการทำปฏิกิริยาของสีรีแอกทีฟสามารถแบ่งตามหมู่รีแอกทีฟของสี มี 2 แบบ คือ ปฏิกิริยาแบบแทนที่ และปฏิกิริยาแบบรวมตัว ซึ่งการเกิดปฏิกิริยาจะเกิดเป็นแบบแทนที่ หรือรวมตัวได้นั้น ขึ้นอยู่กับชนิดของหมู่รีแอกทีฟของสี


#### 2.3.2.1 สีที่ทำปฏิกิริยาชนิดแบบแทนที่

เคมีของหมู่ว่องไวการทำปฏิกิริยาเป็นพวกเฮเทอโรไซคลิก (heterocyclic) ที่มีอะตอมคาร์บอน กับอะตอมไนโตรเจนสลับกันอยู่ในวงแหวนอะโรมาติก โดยมีหมู่ข้างเคียง (side group) เป็นพวกฮาโลเจน (halogen) เช่น คลอไรด์ หรือ ฟลูออไรด์ สมบัติของวงแหวนเฮเทอโรไซคลิก คืออิเล็กตรอนที่อยู่ในวงแหวนจะเกิดโพลาไรเซชัน (polarization) โดยอะตอมคาร์บอนจะขาดอิเล็กตรอนจึงแสดงศักย์เป็นขั้วบวก เนื่องจากอะตอมไนโตรเจนและฮาโลเจนที่เกาะอยู่รอบ ๆ อะตอมคาร์บอนมีสมบัติเป็นพวกขูดดึงคู่อิเล็กตรอนเข้าหาตัวเอง (electron withdrawing) จึงทำให้อะตอมคาร์บอนขาดอิเล็กตรอนมากขึ้น (มีขั้วเป็นบวกมากขึ้น) ภาพด้านข้างแสดงการเกิดโพลาไรเซชัน (ในที่นี้คือ triazining)



รูปที่ 2.6 ภาพแสดงการเกิดโพลาไรเซชันในวงแหวน triazine ring

ด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นการง่ายที่นิวคลีโอไฟล์ (nucleophile – พวกที่ชอบเข้าบวก) จะเข้าไปทำปฏิกิริยาแบบแทนที่ ที่ตำแหน่งอะตอมคาร์บอนเมื่อปฏิกิริยาลิ้นสุดลง อะตอมฮาโลเจนจะหลุดออกมา ดังสมการปฏิกิริยาเคมีข้างล่าง



รูปที่ 2.7 ภาพแสดงการเกิดปฏิกิริยาระหว่างนิวคลีโอไฟล์ เส้นใยเซลลูโลส หรือด่างไฮดรอกซิล กับสีรีแอกทีฟ

โดย  $\text{X}^-$  เป็นตัวแทนของนิวคลีโอไฟล์ จากสมการเคมีจะเห็นได้ว่า เราสามารถเชื่อมเซลลูโลสด้วยสีรีแอกทีฟ ถึงแม้ว่าเซลลูโลสจะยังไม่สามารถแสดงตัวเป็นนิวคลีโอไฟล์โดยตรงก็ตาม โดยในการเชื่อมจริงจะต้องทำการเติมด่างลงไปในน้ำเชื่อมเพื่อเปลี่ยนเซลลูโลสให้อยู่ในรูปประจุลบ หรือที่เรียกว่า Cellulose anion (นิวคลีโอไฟล์) โดยด่างที่นิยมใช้คือ โซเดียมคาร์บอเนต โซเดียมไบคาร์บอเนต หรือโซเดียมคาร์บอเนต/โซเดียมไฮดรอกไซด์ ขึ้นอยู่กับความว่องไวของปฏิกิริยาของสีที่ใช้ ด่างที่เติมลงไปจะไปทำให้ หมู่ไฮดรอกซิลของเซลลูโลสเกิดการแตกตัว (ดังรูปที่ 2.7) แล้วได้เซลลูโลสที่มีประจุเป็นลบขึ้นมา ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นนิวคลีโอไฟล์ที่พร้อมจะทำปฏิกิริยากับสีรีแอกทีฟต่อไป พันธะที่เกิดหลังจากทำปฏิกิริยากับเซลลูโลสคือพันธะโควาเลนต์ ซึ่งเป็นพันธะที่มีความแข็งแรง ทำให้ความคงทนต่อการซักล้างของสีดี




รูปที่ 2.8 ภาพแสดงปฏิกิริยาการแตกตัวของเซลลูโลสเมื่ออยู่ในน้ำเชื่อมที่มีสภาวะ pH ต่าง

### 2.3.2.2 สีที่ทำปฏิกิริยาชนิดแบบรวมตัว

หมู่รีแอกทีฟของสีประเภทนี้จะเป็พวก  $\beta$ -sulphatoethyl sulphonyl precursor เมื่ออยู่ในสารละลายที่ pH เป็นด่างหมู่นี้จะถูกเปลี่ยนไปอยู่ในรูปของ vinylsulphone ในระบบนี้ หมู่พันธะคู่ (carbon-carbon double bond) จะเกิดโพลาไรเซชันนี้ จะทำให้อะตอมคาร์บอนของหมู่พันธะคู่ตัวที่





รูปที่ 2.10 แสดง การดูดซับไฟฟ้าลบที่ผิวของเซลลูโลส

#### 2.4. การย้อมเส้นใยพอลิเอสเตอร์[18]

เส้นใยพอลิเอสเตอร์ โดยทั่วไปจะหมายถึงพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (polyethylene terephthalate, PET) เป็นเส้นใยที่ไม่ชอบน้ำ โครงสร้างมีความเป็นผลึกสูง ส่งผลให้การย้อมเส้นใยพอลิเอสเตอร์ต้องใช้อุณหภูมิสูงประมาณ 130 องศาเซลเซียส เพื่อให้โครงสร้างเส้นใยพองตัว มีช่องว่างให้สีย้อมแพร่เข้าไปในเส้นใยได้ หากไม่ต้องการใช้อุณหภูมิสูงในการย้อม จะใช้สารช่วยย้อมที่เรียกว่า แครี่เออร์(carriers) หรือเรียกอีกว่าสารช่วยพา ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป

กลไกการรับสีย้อมของเส้นใยพอลิเอสเตอร์ จากที่กล่าวมาแล้วเส้นใยพอลิเอสเตอร์เป็นเส้นใยที่ไม่ชอบน้ำ เมื่อเส้นใยอยู่ในน้ำจะไม่แสดงความเป็นประจุใดๆ กลไกการติดสีจึงอาศัยหลักการเชิงกล ไม่มีปฏิกิริยาเคมีเข้ามาเกี่ยวข้อง ต้องใช้อุณหภูมิหรือสารช่วยย้อม เพื่อให้เส้นใยพองตัว กล่าวคือ ให้สายโซ่โมเลกุลของเส้นใยพอลิเอสเตอร์เคลื่อนตัวมีช่องว่างให้โมเลกุลสีเข้าไปอยู่ในเส้นใยได้ และเมื่อลดอุณหภูมิลงสายโซ่โมเลกุลของเส้นใยจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้กันทำให้ช่องว่างลดลง ส่งผลให้สีย้อมติดอยู่ภายในเส้นใย เราจึงมองเห็นเส้นใยพอลิเอสเตอร์มีสี

##### 2.4.1 สีย้อมแพร่ (disperse dye)

สีย้อมแพร่ เป็นสีที่มีละลายน้ำได้น้อย แต่จะกระจายตัวอยู่ในน้ำอย่างสม่ำเสมอด้วยสารช่วยกระจายตัว (dispersing agent) ที่ผสมลงไปในช่วงตอนการผลิตสี นิยมใช้ย้อมเส้นใยที่มีความไม่ชอบน้ำ (hydrophobic fibers) เช่น พอลิไคโกลไนไตร (polyacrylonitrile) พอลิเอไมด์ (polyamide) และ พอลิเอสเตอร์ (polyester) โครงสร้างเคมีหลักของสีเป็นพวกหมู่อะโซ (azo),

แอนทราควิโนน (anthraquinone) และ ไดฟีนีลามีน (diphenylamine) ประเภทของสีดีสเพอร์สจะแบ่งตามสมบัติการย้อม มี 4 ประเภท

#### 2.4.1.1 กลุ่ม เอ (Class A)

มีสมบัติการย้อมดีที่สุด การเคลื่อนตัวของสีดี (good migration) ส่งผลให้มีความสม่ำเสมอดี มีความคงทนต่อแสงสูง แต่คงทนต่อความร้อนได้น้อย สีพวกนี้ใช้ย้อมอุณหภูมิต่ำเช่น Dispersol FastYellow G (I.G.I) Duranolred 2B นิยมย้อมเส้นใย ไนลอน อะคริลิก อะซิเตด

#### 2.4.1.2 กลุ่ม บี (Class B)

มีสมบัติการย้อมต่ำกว่า A เล็กน้อยมีความสม่ำเสมอต่ำกว่ากลุ่มเอ ย้อมเส้นใยพอลิเอสเตอร์ โดยมีสารช่วยพา ช่วยการ เคลื่อนตัว ความคงทนต่อแสงพอใช้ ความคงทนต่อความร้อนดี สามารถย้อมที่อุณหภูมิสูงได้ นิยมใช้ย้อมอะซิเตดด้วย

#### 2.4.2.3 กลุ่ม ซี (Class C)

กลุ่มนี้มีสมบัติการย้อมต่ำกว่ากลุ่มที่กล่าวมาแล้ว ความคงทนต่อความร้อนสูงขึ้น ย้อมโดยใช้สารช่วยพาได้ผลดีมาก นิยมย้อมที่อุณหภูมิสูง ความคงทนต่อความร้อนได้ตามมาตรฐาน ความคงทนต่อการซักดีขึ้น เช่นสี Dispersol Fast yellow T4R (BASF)

#### 2.4.2.4 กลุ่ม ดี (Class D)

ความคงทนต่อความร้อนสูงมาก สามารถระเหิดได้แต่ไม่สลายตัว สำหรับย้อมผ้าที่มีโครงสร้างแน่น ๆ เช่น spunless polyester เหมาะสำหรับการพิมพ์แบบถ่ายโอน (transfer printing) สมบัติการย้อมค่อนข้างต่ำคือการกระจายตัวของสีบนเส้นใยไม่ดี ต้องใส่สารช่วยกระจายตัว (dispersing agent) และสารป้องกันด่าง (levelling agent) สีพวกนี้ไม่เหมาะสมกับการย้อมที่ต้องใช้ สารช่วยพา เพราะจะติดสีไม่สม่ำเสมอ เช่น Dispersol Fast red TB

### 2.4.2 สารช่วยพา (carriers) [19]

สารช่วยพาเป็นสารช่วยในการทำให้สีดีสเพอร์สติดติดกับเส้นใย สารที่ใช้เป็นสารช่วยพาเป็นสารประกอบประเภทอะโรมาติก (aromatic compound) ขนาดโมเลกุลค่อนข้างเล็ก เช่น ฟีนีลฟีนอล (*O*-phenylphenol), ไดฟีนีล (diphenyl), คลอโรลิเนทเบนซีน (chlorinated benzenes), เมทิลไฮดรอกซิลเมทิลเบนโซเอท (methyl-2-hydroxy-3-methyl benzoate), เมทิลเนฟทาลีน (methyl naphthalene), ได หรือ ไตรคลอโรเบนซีน (di หรือ trichloro benzene), บิวทิเบนโซเอท (buty-benzoate), เมทิลอีไซโทเนท (ethyl cresotinate), เมทิลซาลิไซเลท (methyl salicylate) บางครั้งจะผสมกับ ฟีนิลซาลิไซเลท (phenyl salicylate), เมทิลไดคลอโรโรฟีโนซิเตท (methyl diclorophenoxyacetate), หมู่อีเทอร์ (ether) ของไดคลอโรฟีโนล (2,4-dichlorophenol), ไดเอทิล (diethyl) หรือไดลฟีทาเลท (dially phthalate) และ อนุพันธ์ของแอลคิลฟาลิอิมิด (N-alkylphthalimide) จากที่ได้กล่าวมา สารช่วยพาแต่ละชนิดจะมีสมบัติแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการใช้

สารช่วยพาให้เหมาะสมกับชนิดผ้าที่ข้อม ตัวอย่างเช่นฟทาเลท (phthalate) จะไม่มีประสิทธิภาพเมื่อใช้กับเส้นใยพอลิเอสเทอร์ แต่จะมีประสิทธิภาพเมื่อใช้ข้อมกับเส้นใยไตรอะซิเตต (triacetate) หรือ สารช่วยพาสำหรับเส้นใยพอลิเอสเทอร์ เป็นสารจำพวกฟีนีฟีนอล (*O*-phenylphenol) และ คลอโรเบนซีน (chlorinated benzenes) ซึ่งมีประสิทธิภาพมากที่สุด รองมาจะเป็นจำพวกเมทิลเนฟทาลิน (methyl naphthalene) และ บิวทีเบนโซเอท (buty benzoate)

#### 2.4.3 สารช่วยกระจายตัว (dispersing agent) [19]

เป็นสารช่วยให้สีกระจายตัวได้อย่างสม่ำเสมอในน้ำ ทำให้สีไม่ตกตะกอนในขณะใช้งาน โดยปกติสีดิสเพอร์สจะละลายได้น้อยมาก หรือไม่ละลายเลย ส่วนใหญ่สารช่วยกระจายตัว เป็นสารประเภท anionic polyelectrolyte เพิ่มระดับความเข้ากันได้กับเส้นใยพอลิเอสเทอร์ สารช่วยกระจายตัวจะใสในขั้นตอนการข้อม เมื่อสารช่วยกระจายตัวอยู่ในน้ำ จะกระจายตัวอย่างไม่มีรูปแบบเป็นอนุภาคเล็ก ๆ อยู่ในสารละลาย จัดเป็นระบบ ของแข็งที่แขวนลอยอยู่ในน้ำ (dispersion)


สารช่วยกระจายตัวอาจใส่มากกับสีที่ข้อมเลยเพื่อเพิ่มความสามารถของสี ทำให้สีสามารถกระจายตัวในน้ำได้ดี อย่างไรก็ตามสารช่วยกระจายตัวจัดเป็นสารลดแรงตึงผิว (surfactant agent) ชนิดหนึ่ง จึงสามารถเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า จุดขุ่นตัว (cloud point) เป็นจุดที่สารลดแรงตึงผิวเกิดขุ่นตัวตกตะกอน ปรากฏการณ์ดังกล่าวมาเกิดได้เมื่อมีอุณหภูมิสูงขึ้น โดยทั่วไปสารช่วยกระจายตัว จะมีจุดขุ่นตัว ที่อุณหภูมิสูง มากกว่า 100 องศาเซลเซียส ขึ้นไปเพื่อประสิทธิภาพในการข้อม แต่หากมีเกลืออยู่ในสารละลาย เกลือจะทำให้ จุดขุ่นตัว ของสารช่วยกระจายตัวต่ำลง เกิดการตกตะกอนก่อนที่จะถึงอุณหภูมิข้อม ส่งผลให้สีไม่สามารถกระจายตัวได้อย่างสม่ำเสมอ เกิดผ้าค้างได้ ดังนั้นการเลือกใช้สารช่วยกระจายตัวจะต้องคำนึงถึงกระบวนการข้อมด้วย

#### 2.5 กระบวนการข้อมผ้าเส้นใยผสมพอลิเอสเทอร์กับเซลลูโลส[18]


ผ้าเส้นใยผสมพอลิเอสเทอร์ผสมเซลลูโลสมีสมบัติที่ดีของเส้นใยทั้ง 2 ชนิด คือพอลิเอสเทอร์ มีความเหนียวคงตัว ไม่ยืดและหด ทนต่อการซักฟอก และการสวมใส่ ส่วนสมบัติของพวกใยเซลลูโลส คือ นุ่ม นำสวมใส่ ดูดซึมความชื้นและเหงื่อได้ดี ผ้าเส้นใยผสมจึงได้รับความนิยมอย่างมาก กรรมวิธีการข้อมเส้นใยผสมพอลิเอสเทอร์ จะแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ซึ่งจะข้อมเส้นใยพอลิเอสเทอร์ก่อนแล้วจึงข้อมเส้นใยเซลลูโลส



ขั้นตอนที่ 1 ย้อมเส้นใยพอลิเอสเตอร์




ขั้นตอนที่ 2 ย้อมเส้นใยฝ้าย



รูปที่ 2.11 แสดงกระบวนการย้อมเป็นแบบ 2 ขั้นตอนของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้าย


ข้อเสียของกรรมวิธีข้างต้น คือต้องใช้เวลาช้านาน และต้องใช้น้ำในปริมาณมาก ต่อมาได้มีการพัฒนากรรมวิธีการย้อมให้ใช้เวลาสั้นลง เป็นแบบ 2 ขั้นตอน แต่สามารถย้อมสีสียเพอร์ส และสียรีแอกทีฟในครั้งเดียวได้ โดยตัดขั้นตอนการทำ RC ออกไป



รูปที่ 2.12 กระบวนการย้อมผ้าเส้นใยผสม แบบ 2 ขั้นตอนในสารละลายเดียว

กรรมวิธีนี้แม้ว่าจะใช้เวลาสั้นกว่ากรรมวิธีแรก แต่มีข้อเสียคือ เมื่อย้อมสีเข้ม สีจะมีการละลายได้น้อยเมื่ออยู่ในสารละลายที่มีเกลือ และปัญหาเรื่องความคงทนของสีต่อการซัก

ต่อมา บริษัท Nippon Kayaku มีการพัฒนาสีย้อมรีแอกทีฟที่สามารถนึกติดเส้นใยในภาวะที่เป็นกลาง ทำให้สามารถเส้นใยพอลิเอสเตอร์และเซลลูโลสได้ในขั้นตอนเดียว



รูปที่ 2.13 กระบวนการย้อมผ้าเส้นใยผสม แบบ 1 ขั้นตอนในสารละลายเดียว

กรรมวิธีการย้อมแบบที่ 3 นี้ใช้เวลาสั้น และประหยัดน้ำกว่ากรรมวิธีที่กล่าวมาแล้วทั้งหมด อย่างไรก็ตาม กรรมวิธีนี้ยังมีขีดจำกัดอยู่มาก คือย้อมได้เฉพาะสีอ่อน เท่านั้น ต้องเลือกกลุ่มสีย้อมรีแอกทีฟให้เหมาะสม และต้องใช้สิริแอกทีฟกลุ่มที่มีหมู่ทำปฏิกิริยาในภาวะเป็นกลางได้


## 2.6 งานวิจัยเกี่ยวกับการดัดแปรฝ้ายเพื่อเพิ่มความสามารถให้การรับสีย้อม

### (Modification of cellulose fiber to enhance dyeability)

ระหว่างปี 1980[15] มีการพัฒนาเทคนิคที่จะเพิ่มความสามารถในการรับสีย้อมด้วยสารดัดแปรแคตไอออนิก ซึ่งเป็นสารที่มีหมู่ควอเตอร์นารีแอมโมเนียมและเป็นหมู่ประจุบวก เมื่อนำสารเหล่านี้มาผนึกติดกับเส้นใยเซลลูโลส จะทำให้ได้เซลลูโลสที่มีประจุเป็นบวก จึงทำให้เซลลูโลสดัดแปรมีความสามารถในการดูดซับสีย้อมที่มีหมู่ประจุลบเช่นสิริแอกทีฟได้ดีขึ้น ช่วยลดการเติมเกลือช่วยย้อมลงไปได้ โดยทั่วไปสารดัดแปรแคตไอออนิกที่ใช้แบ่งตามกลุ่มการเกิดปฏิกิริยาได้เป็น 3 กลุ่มดังนี้


1. ไวนิลมอนอเมอร์ (vinyl monomers)
2. สารดัดแปรแคตไอออนิกรีแอกทีฟ (cationic reactive compounds)
3. สารแคตไอออนิกพอลิเมอร์ (cationic polymers)

ไวนิลมอนอเมอร์สามารถเกิดปฏิกิริยากับเซลลูโลสได้ด้วยปฏิกิริยา Graft polymerization ยกตัวอย่างงานวิจัยของ พัชรี ลากสุริยกุล และ กาวี ศรีภูถกกิจ[12] (ปี 2000) ที่เสนอการทำารพนัก Methacryloylamino propyl trimethylammonium chloride (MAPTAC) ลงบนเซลลูโลส โดยอาศัย potassium persulphate เป็นตัวเริ่ม ปฏิกิริยา graft polymerization ระหว่างเซลลูโลสกับ MAPTAC แสดงไว้ดังสมการที่ 2.1




สมการที่ 2.1 ปฏิกิริยา graft polymerization ระหว่างเซลลูโลสกับ MAPTAC

สารคัดแปรแคตไอออนิกที่ฟ เป็นสารกลุ่มใหญ่ที่สุดและมีการศึกษาอย่างกว้างขวาง โดยสารคัดแปรที่ประสบความสำเร็จในการนำมาใช้ในเชิงพาณิชย์คือสาร glycidyltrimethylammonium chloride ดังแสดงโครงสร้างเคมีไว้ดังรูปที่ 2.14 สารนี้มีชื่อทางการค้าว่า Glytac A (Protex) [21]



รูปที่ 2.14 Glycidyl trimethylammonium chloride ( Glytac A )(Protex)

สารข้างต้นยังมีชื่อทางการค้าอย่างอื่นอีกว่า SY-GTA80 การเกิดปฏิกิริยาระหว่าง Glytac A กับเซลลูโลสสามารถแสดงได้ดังสมการที่ 2.2




สมการที่ 2.2 ปฏิกิริยาสารคัดไอออนิกกับเซลลูโลส

Kristin M. Cannon และ Peter J. Hauser[1] (2003) ศึกษาการดัดแปรผ้าฝ้ายด้วยสาร N-(3-chloro-2-hydroxypropyl) trimethylammonium chloride (CHTAC) โดยต้องใช้ด่างเป็นตัวช่วยในการเกิดปฏิกิริยากับผ้าฝ้าย โดยแสดงสมการการเกิดปฏิกิริยาดังสมการ 2.2


Lewis และ McIlroy[22] (1996) ได้ทดลองนำสาร Nicotinoyl Thioglycollate (NTG) ไปพ่นกอลบนผ้าฝ้ายโดยเสนอปฏิกิริยาเคมีดังสมการที่ 2.3

Reaction with the fibre:




สมการที่ 2.3 ปฏิกิริยา Nicotinoyl Thioglycollate กับเซลลูโลส

เมื่อดัดแปรผ้าฝ้ายด้วย NTG เพื่อเปลี่ยนโครงสร้างเซลลูโลสให้เป็น nicotinoyl-cellulose ester หมู่ nicotinoyl จะทำหน้าที่เป็นคะตะลิสต์ช่วยให้เซลลูโลสสามารถทำปฏิกิริยากับสีย้อมแอททิฟได้ โดยไม่อาศัยด่างเข้าช่วย ดังแสดงในสมการที่ 2.4 จุดประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อลดการใช้ด่างในการช่วยพ่นกอลของสีย้อมแอททิฟ ทั้งนี้เพราะการเติมด่างจะทำให้สีย้อมแอททิฟบางส่วนเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสและหมดสภาพที่จะทำปฏิกิริยากับเซลลูโลส



สมการที่ 2.4 ปฏิกิริยาของ Nicotinoyl-cellulose ester กับสีกลุ่ม MCT


ปภาพิดา พรสุริยะศักดิ์ (ปี 1997)[36] ใช้สารตัดแปร 2,4-dichloro-6-pyridino-s-triazine (DCPT) ตัดแปรฝ้ายโดยเกิดปฏิกิริยาดังสมการที่ 2.5



สมการที่ 2.5 ปฏิกิริยาของฝ้าย กับ DCPT


จากนั้นนำผ้าที่ผ่านการตัดแปร มาข้อมด้วยวิธีแบบแช่และการ pad-batch ผลการข้อมฝ้ายตัดแปร มีการฉีกสีประจุลบสูงขึ้น

พลสิริ รัตนนิยม (ปี 2000) [11] ใช้สารตัดแปร 3-amino-2-hydroxyl-propyltrimethylammonium(3,5) -dichlorotriazine มีโครงสร้าง ดังรูป 2.18 ตัดแปรฝ้ายในขั้นตอนฟอกขาว




รูปที่ 2.15 3-amino-2-hydroxyl-propyltrimethylammonium(3,5)-dichlorotriazine

สารตัดแปรจะเกิดปฏิกิริยา กับหมู่ไฮดรอกซิลของเซลลูโลสดังสมการ 2.6



สมการ 2.6 ปฏิกิริยา ของ 3-amino-2-hydroxyl-propyltrimethylammonium(3,5)-dichlorotriazine กับเซลลูโลส


Sorapong Janhom ,Peter Griffiths ,Ruangsri Watanesk และ Surasak Watanesk[21] (2003) ทำการศึกษาความสามารถในการรับสีของธรรมชาติของฝ้าย โดยนำ poly(ethyleneimine) (PEI) ไปตัดแปรรูปฝ้ายเพื่อเพิ่มความสามารถในการรับสีของธรรมชาติ



รูปที่ 2.16 ภาพจำลองเส้นใยเซลลูโลสที่ทำการตัดแปรรูปด้วย poly(ethyleneimine) ข้อมด้วยสีธรรมชาติ

poly(ethyleneimine) (PEI) จัดเป็นพอลิเมอร์ที่มีประจุบวก ทำหน้าที่คล้ายอิเล็กโทรไลต์ สามารถดูดซับสีธรรมชาติที่มีประจุลบ เพิ่มอัตราการดูดซึมของสี


P.J. Broadbent และ D.M. Lewis[24] (1999) ทำการตัดฝ้ายด้วย Sodium benzoylthioglycollate (BTG) เพื่อเพิ่มความสามารถในการรับสีของดิสเพอร์ส



รูปที่ 2.17 ปฏิกิริยาของ Sodium benzoylthioglycollate และ sodium benzoylsliclate กับ เซลลูโลส


งานวิจัยดังกล่าวสามารถทำให้เส้นใยสามารถเชื่อมติดได้ด้วยสีย้อมดิสเพอร์ส ทั้งนี้เพราะโครงสร้างเส้นใยได้ถูกตัดแปรให้มีความไม่ชอบน้ำมากขึ้น เพื่อประโยชน์ในการย้อมเส้นใยผสมพอลิเอสเตอร์กับเส้นใยในชั้นตอนเดียวและใช้สีย้อมเพียงชนิดเดียว

Peter E. Froehling (ปี 2000) ศึกษาพฤติกรรมของเดนไดรเมอร์ (dendrimers) ซึ่งเป็นพอลิเมอร์ที่มีกิ่งก้านสาขา ในการนำมาใช้ปรับปรุงสมบัติการติดสีของเส้นใยสังเคราะห์[29]



รูปที่ 2.18 ภาพจำลองการย้อมเส้นใยพอลิเอทที่เส้นที่ผ่านการตัดแปรด้วยเดนไดรเมอร์


S.M. Burkinshaw ,M Mignanelli ,P.E. Froehling และ M.J. Bide[26](ปี 2000) ได้ทำการศึกษการตัดแปรเส้นใยด้วย dendrimer เพื่อเพิ่มความสามารถในการรับสีย้อมรีแอกทีฟ ซึ่งได้เปิดเผยงานวิจัยว่าเส้นใยที่ผ่านการตัดแปรด้วย dendrimer สามารถย้อมสีได้ความเข้มสีมากกว่าเส้นใยที่ไม่ผ่านการตัดแปร โดยภาวะการย้อมที่เป็นกรดเป็นภาวะที่ย้อมแล้วได้ความเข้มสีมากที่สุด




รูปที่ 2.19 โครงสร้างทางเคมีของเดนไดเมอร์ (dendimer)

Waly et al (ปี1990) ศึกษาการทำปฏิกิริยาของเซลลูโลสด้วยสาร epichlorohydrin triethanolamine[32] ในตัวละลายอะซิโตน (acetone) เมื่อตัดแปรผ้าด้วยสารดังกล่าว ผ้าจะมีสมบัติความคืนตัวต่อการยับได้ดี เนื่องจากเกิดปฏิกิริยาโครงร่างตาข่าย (intermolecular crosslinking) ระหว่าง epichlorohydrin และ triethanolamine ภายในโครงสร้างของเซลลูโลสดังสมการที่ 2.7 และพบว่าผ้าที่ผ่านการตัดแปร จะมีหมู่ช่วยดูดติดสีแอสิด และสีรีแอกทีฟชนิด dichloro-s-triazine (DCT) [32]

*Formation of epichlorohydrin/triethanolamine composite*



*Intermolecular reaction with cellulose*



สมการที่ 2.7 ปฏิกิริยาโครงข่ายภายในโมเลกุลเซลลูโลส

บริษัท Courtaulds และ Clariant ได้พัฒนา Sendene process โดยเป็นกระบวนการที่ใช้ cationic polymer (Sandene 8425) ตัดแปรผ้าฝ้ายในภาวะต่าง ด้วยกระบวนการดูดซึม (exhaust method) เมื่อย้อมด้วยสีรีแอกทีฟและ สีไครเร็ก ทำให้สีติดเข้มข้น เนื่องจากสาร cationic polymer เพิ่มอัตราการดูดซึม (substantivity) ของสีแอนไอออนิก (anionic) ได้ดี

Burkinshaw et al (ปี1997) [27] ได้ทำการศึกษาการนำ Hercosett 125(Hercules) ซึ่งเป็นสาร cationic reactive polymer สังเคราะห์จากปฏิกิริยารวมตัวของกรดอะดิปิก ( adipic acid) และ diethylenetriamine โดยอาศัยเทคนิค pad-dry-cure





ปริมาณไนโตรเจนที่สูงขึ้นบนเส้นใยฝ้ายจะส่งผลให้ความเข้มข้นของพอลิเมอร์ที่ได้จะมีน้ำหนักโมเลกุลแตกต่างกัน เมื่อตัดแปรฝ้ายด้วยพอลิเมอร์ที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูงจะมีความเข้มข้นดีกว่า อัตราการดูดซึมสูงกว่า (higher substantivity) ตัดแปรฝ้ายด้วยพอลิเมอร์ที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำ



สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### บทที่ 3 วิธีการดำเนินการวิจัย

#### 3.1 วัสดุการทดลอง

-ผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้าย มีโครงสร้างถัก cvc Tricot เป็น พอลิเอสเตอร์และฝ้าย  
คนละหน้า

-เคมีและสีย้อมที่ใช้ในงานวิจัยมีดังตารางที่ 3.1

ตาราง 3.1 สารเคมีและสีย้อม

เคมี	บริษัท
สารตัดแปรแคตไอออนิก (Glycidyl triethanolamine ammonium)	Modern Dyestuffs & Pigment CO.,LTD
โมโนโซเดียมฟอสเฟตเกรดอุตสาหกรรม ( $\text{NaH}_2\text{PO}_4$ )	Thai polyphosphate & chemical CO.,LTD
ไดโซเดียมฟอสเฟตเกรดอุตสาหกรรม ( $\text{Na}_2\text{HPO}_4$ )	
กรดแอสติกเกรดอุตสาหกรรม( $\text{CH}_3\text{COOH}$ )	เอช วี เคมีคอล จำกัด
สีรีแอคทีฟชนิดที่สามารถย้อมในภาวะที่เป็นกลาง Kayacelcon React Dyes	Nippon Kayaku
สีดิสเพอร์ส Navacron ACE	เพรสซิเดนท เคมีภัณฑ์ จำกัด
สารช่วยกระจายตัว (dispersing agent) SEMOL WS 200	วินนี่เม็กซ์อุตสาหกรรมจำกัด
สบู่ (Soaping agent) VP 100	สยามโปร เทคคิง จำกัด
เกลือ โซเดียมซัลเฟต 99% เกรดอุตสาหกรรม( $\text{Na}_2\text{SO}_4$ )	เอ็มซีอินดัสเทรียลเคมีคัล จำกัด (นำเข้าจากจีน)

#### อุปกรณ์


1. เครื่องวัดสี (Reflectance spectrophotometer, Spectraflash<sup>®</sup> 600 PLUS)
2. เครื่องวิเคราะห์ธาตุ (CHN Elemental analyzer ,LECO<sup>®</sup> CHN 2000)
3. เครื่องวัดความคงทนของสีต่อแสง (Magasol MT019<sup>®</sup> light Fastness)
4. เครื่องย้อมสีตัวอย่างระบบอินฟราเรด (LA-650 Infra-Red Dyer, Logic Art<sup>®</sup>)
5. ตาชั่งละเอียด
6. เครื่องแก้ว

- ปิเปต 50 มิลลิลิตร
- ขวดรูปชมพู่ควบคุมปริมาณ (Volumetric Flask) ขนาด 500 และ 1000 มิลลิลิตร
- บีกเกอร์ ขนาด 1000 และ 2000 มิลลิลิตร
- แท่งแก้วคนสาร

### 3.2 กรรมวิธีการตัดแปรผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายโดยทั่วไป

การตัดแปรผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้าย ด้วยสารตัดแปรแคตไอออนิกรีแอกทีฟ โดยอาศัยวิธีการแบบ exhaust

เริ่มด้วยตัดผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายหนัก 5 กรัมใส่ลงกระบอกช้อม LA-650 Infra-Red Dyer ที่มีสารละลายสารตัดแปรแคตไอออนิกรีแอกทีฟที่เตรียมที่ความเข้มข้นต่างๆคือ 0.5 - 5 กรัมต่อลิตรและ โซเดียมไฮดรอกไซด์ ที่ความเข้มข้นตั้งแต่ 1-5 กรัมต่อลิตร นำกระบอกช้อมเข้าเครื่องช้อม LA-650 Infra-Red Dyer ทำการตัดแปรตามกรรมวิธีการตัดแปรดังรูปที่ 3.1 โดยอุณหภูมิตัดแปรที่ใช้จะอยู่ระหว่าง 60-100 องศาเซลเซียส และใช้อัตราส่วนระหว่างปริมาณน้ำต่อวัสดุ 1:10, 1:20 และ 1:30 ใช้เวลาในการตัดแปรครั้งที่ 20 นาที หลังจากนั้นนำผ้าออกจากกระบอกช้อม ล้างผ้าด้วยน้ำกลั่นจนกระทั่งน้ำล้างมีค่าพีเอชเป็นกลาง



รูปที่ 3.1 แสดงขั้นตอนการตัดแปรผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้าย



ก



ข

รูปที่ 3.2 ก).กระบอกเครื่องช้อมตัวอย่าง ระบบอินฟราเรด (LA-650 Infra-Red Dyer, Logic Art®)

ข).เครื่องช้อมตัวอย่าง ระบบอินฟราเรด (LA-650 Infra-Red Dyer, Logic Art®)

### 3.2.1 ผลของความเข้มข้นสารคัดแปรแคตไอออนิกรีแอกทีฟ ต่อความสามารถในการดูดซับย้อมรีแอกทีฟของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายคัดแปร

เตรียมสารละลายสารคัดแปรที่ความเข้มข้น 0.5,1,2,3,4 และ 5 กรัมต่อลิตร และโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 1 กรัมต่อลิตร ปริมาตร 100 มิลลิลิตร (อัตราส่วนวัสดุต่อน้ำ คือ 1:20) นำผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายที่ชั่งน้ำหนักไว้ 5 กรัมใส่ในกระบอกย้อมสารละลายสารคัดแปรดังกล่าว ทำการคัดแปรตามกรรมวิธีดังรูปที่ 3.1 ใช้เวลาในการคัดแปร 20 นาที ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส หลังจากนั้นนำผ้าที่ผ่านการคัดแปรไปย้อมด้วยสีรีแอกทีฟและสียูสเปอร์สต่อไป

### 3.2.2 ผลของความเข้มข้นโซเดียมไฮดรอกไซด์ในการคัดแปรต่อระดับความเข้มสีและปริมาณสีที่ผนึกติดกับผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้าย

ความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ ที่ความเข้มข้น 1, 2, 3, 4 และ 5 กรัมต่อลิตร และสาร แคตไอออนิก 0.5,1,2,3,4 และ 5 กรัมต่อปริมาตร 100 มิลลิลิตร (อัตราส่วนวัสดุต่อน้ำ คือ 1:20) นำผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายที่ชั่งน้ำหนักไว้ 5 กรัมใส่ในกระบอกย้อมสารละลายสารคัดแปรดังกล่าว ทำการคัดแปรตามกรรมวิธีดังรูปที่ 3.1 ใช้เวลาในการคัดแปร 20 นาที ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส หลังจากนั้นนำผ้าที่ผ่านการคัดแปรไปย้อมด้วยสีรีแอกทีฟและสียูสเปอร์สต่อไป

### 3.2.3 ผลของอุณหภูมิในการคัดแปรต่อระดับความเข้มสีและปริมาณสีที่ผนึกติดกับผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้าย

เตรียมสารละลายสารคัดแปรที่ความเข้มข้น 0.5,1,2,3,4 และ 5 กรัมต่อลิตร และโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 1 กรัมต่อลิตร ปริมาตร 100 มิลลิลิตร (อัตราส่วนวัสดุต่อน้ำ คือ 1:20) นำผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายที่ชั่งน้ำหนักไว้ 5 กรัมใส่ในกระบอกย้อมสารละลายสารคัดแปรดังกล่าว ทำการคัดแปรตามกรรมวิธีดังรูปที่ 3.1 ใช้เวลาในการคัดแปร 20 นาที อุณหภูมิ 60, 70,80, 90, และ 100 องศาเซลเซียส หลังจากนั้นนำผ้าที่ผ่านการคัดแปรไปย้อมด้วยสีรีแอกทีฟและสียูสเปอร์สต่อไป

### 3.2.4 ผลของอัตราส่วนวัสดุต่อน้ำ ต่อระดับความเข้มสีและปริมาณสีที่ผนึกติดกับผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้าย


เตรียมสารละลายสารคัดแปรที่ความเข้มข้น 0.5,1,2,3,4 และ 5 กรัมต่อลิตร และโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 1 กรัมต่อลิตร ปริมาตร 50,100 และ 150 มิลลิลิตร (อัตราส่วนวัสดุต่อน้ำ คือ 1:10 ,1:20 และ 1:30) นำผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายที่ชั่งน้ำหนักไว้ 5 กรัมใส่ในกระบอกย้อมสารละลายสารคัดแปรดังกล่าว ทำการคัดแปรตามกรรมวิธีดังรูปที่ 3.1 ใช้เวลาในการคัดแปร

20 นาที ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส หลังจากนั้นนำผ้าที่ผ่านการตัดแปรไปเชื่อมด้วยฮีรีแอกทีฟและสปีดิสเพอร์สต่อไป

### 3.3 กรรมวิธีการย้อมผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายตัดแปร

ขั้นตอนการย้อมผ้าเส้นใยผสมจะทำการย้อม เส้นใยพอลิเอสเตอร์และฝ้ายที่ผ่านการตัดแปรในขั้นตอนเดียว โดยจะทำการย้อมในระดับเจดสีกลางถึงเข้ม ทำการย้อมที่ภาวะพีเอชเป็นกลางด้วยสารละลายบัฟเฟอร์ ( Buffer) เป็นตัวควบคุมค่าพีเอช อัตราวัสดุต่อน้ำคือ 1:10 ย้อมที่อุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 30 นาที โดยมีรายละเอียดของวิธีการย้อมดังนี้

เตรียมสารละลายฮีรีแอกทีฟ Kayacelon React และสปีดิสเพอร์ส Navacron ACE ที่ความเข้มข้นต่างกันคือร้อยละ 1, 2, 3 และ 4 ของน้ำหนักผ้า ( 0.0005, 0.001, 0.0015 และ 0.002 กรัมตามลำดับ) ปริมาตร 50 มิลลิลิตร ในกระบอกย้อม LA-650 Infra-Red Dyer หลังจากนั้นเติมโมโนโซเดียมฟอสเฟต 0.4 กรัมต่อลิตร และไดโซเดียมฟอสเฟต 0.6 กรัมต่อลิตร และสารช่วยให้สปีดิสเพอร์สกระจายตัว (dispersing agent) SEMOL WS 200 1 กรัมต่อลิตร หลังจากนั้นใส่ผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายที่ผ่านการตัดแปรที่ซังไว้ 5 กรัม ลงในกระบอกย้อมสารละลายย้อมที่เตรียมไว้ นำกระบอกย้อมเข้าเครื่องย้อม LA-650 Infra-Red Dyer ตั้งอุณหภูมิที่ 130 องศาเซลเซียส ใช้เวลาในการย้อม 30 นาที นำผ้าออกจากกระบอกย้อมแล้วล้างผ้าด้วยน้ำสะอาด ทำการต้มซังล้างผ้าที่ผ่านการย้อมในสารละลายซังล้าง VP 100 1 กรัมต่อลิตร ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที ปริมาตร 100 มิลลิลิตร ล้างผ้าที่ผ่านการซังล้างด้วยน้ำสะอาดแล้วทำให้แห้งก่อนนำผ้าไปทดสอบต่อไป กรรมวิธีการย้อมแสดงไว้ในรูปที่ 3.3



รูปที่ 3.3 กระบวนการย้อมผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายตัดแปร

กระบวนการย้อมผ้าเส้นใยผสมแบบขั้นตอนเดียว โดยปราศจากเกลือ จะย้อมสี ปริมาณ ตั้งแต่ ร้อยละ 1-4 ของน้ำหนักผ้า (owf) ทั้งส่วนเส้นใยฝ้ายและเส้นใยพอลิเอสเตอร์ สารดัดแปร แคตไอออนิก 0.5,1,2,3,4 และ 5 กรัมต่อลิตร ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส โซเดียมไฮดรอกไซด์ 1 กรัมต่อลิตร ใช้เวลาในการดัดแปร 20 นาที อัตราส่วนวัสดุต่อน้ำที่ใช้ในการดัดแปร คือ 1:20

### 3.4 กรรมวิธีการย้อมผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายไม่ดัดแปรในภาวะเติมเกลือ

ย้อมสี ตั้งแต่ ร้อยละ 1-4 ของน้ำหนักผ้า ทั้งส่วนเส้นใยฝ้ายและเส้นใยพอลิเอสเตอร์ กับผ้าที่ไม่ผ่านการดัดแปร ในสภาวะปราศจากเกลือและภาวะที่มีเกลือ เพื่อศึกษาความสามารถของสารดัดแปรแคตไอออนิก

ผ้าที่ย้อมในสภาวะที่มีเกลือ จะต้องใช้เกลือตามปริมาณสี คือ เมื่อใช้สีมีปริมาณมากขึ้นต้องใช้เกลือมากขึ้นตามปริมาณสี ดังตารางที่ 3.2

ตารางที่ 3.2 ตารางเกลือ ของสี Kayacelcon React Dyes

เปอร์เซ็นต์สี (owf)	เกลือ โซเดียมซัลเฟต (กรัมต่อลิตร)				
	1:10	1:15	1:20	1:30	1:40
0.01	3	3	3	4	5
0.01-0.03	5	5	6	6	7
0.03-0.05	8	9	10	11	13
0.05-0.3	10	11	13	15	17
0.3-0.5	14	15	17	17	23
0.5-0.7	16	17	20	23	27
0.7-1.0	20	22	24	28	32
1.0-1.5	25	27	30	34	39
1.5-2.0	31	34	37	43	48
2.0-2.5	38	41	44	50	56
2.5-3.0	43	47	51	57	63
3.0-3.5	49	53	56	63	70


การเลือกใช้ปริมาณเกลือ จะต้องคำนึงถึงอัตราส่วนวัสดุต่อน้ำด้วย ( L:R) โดยในการดำเนินการวิจัย การคำนวณอัตราส่วนวัสดุต่อน้ำ จะคำนวณเฉพาะน้ำหนักส่วนที่เป็นเส้นใยฝ้ายเท่านั้น ในการดำเนินการวิจัย จะย้อมผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายอัตราส่วน 50/50 ของน้ำหนักผ้า โดยจะย้อมที่อัตราส่วนวัสดุต่อน้ำ 1:10 ดังนั้นหากคำนวณอัตราส่วนวัสดุต่อน้ำเฉพาะน้ำหนักของเส้นใยฝ้าย จะเท่า 1:20

ในการทดลองจะเลือกใช้ปริมาณเกลือตามเปอร์เซ็นต์สีดังนี้

ย้อมสีรีแอกทีฟ	ร้อยละ 1 ของน้ำหนักผ้า ใช้เกลือ	30 กรัมต่อลิตร
	ร้อยละ 2 ของน้ำหนักผ้า ใช้เกลือ	44 กรัมต่อลิตร

ร้อยละ 3 ของน้ำหนักผ้า ใช้เกลือ	51 กรัมต่อลิตร
ร้อยละ 4 ของน้ำหนักผ้า ใช้เกลือ	56 กรัมต่อลิตร

เตรียมสารละลายสีรีแอคทีฟ Kayacelon React และสีคิสเพอร์ส Navacron ACE ที่ความเข้มข้น ร้อยละ 1 ของน้ำหนักผ้า ( 0.0005 กรัม) ปริมาตร 50 มิลลิลิตร ในกระบอกล้าง LA-650 Infra-Red Dyer หลังจากนั้นเติมโมโนโซเดียมฟอสเฟต 0.4 กรัมต่อลิตร และไดโซเดียมฟอสเฟต 0.6 กรัมต่อลิตร และสารช่วยให้สีคิสเพอร์สกระจายตัว (dispersing agent) SEMOL WS 200 1 กรัมต่อลิตร และเกลือโซเดียมซัลเฟต 1.5 กรัม (30 กรัมต่อลิตร) หลังจากนั้นใส่ผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายที่ผ่านการตัดแปรที่ซัง ไร่ 5 กรัม ลงในกระบอกล้างสารละลายสีที่เตรียมไว้ นำกระบอกล้างเข้าเครื่องล้าง LA-650 Infra-Red Dyer ตั้งอุณหภูมิขึ้นไปที่ 130 องศาเซลเซียส ใช้เวลาในการล้าง 30 นาที นำผ้าออกจากกระบอกล้างแล้วล้างผ้าด้วยน้ำสะอาด ต่อด้วยการต้มซักล้างผ้าที่ผ่านการล้างในสารละลายซักล้าง VP 100 1 กรัมต่อลิตร ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 15 นาที ปริมาตร 100 มิลลิลิตร ล้างผ้าที่ผ่านการซักล้างด้วยน้ำสะอาดแล้วทำให้แห้งก่อนนำผ้าไปทดสอบต่อไป กรรมวิธีของการล้างแสดงไว้ในรูป 3.4



รูปที่ 3.4 กระบวนการล้างผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายไม่ตัดแปร

### 3.5 การตรวจสอบสีผ้าที่ผ่านการล้าง

#### 3.5.1 การหาค่าความเข้มสี

การวัดค่าสีของผ้าได้อาศัยเครื่องวัดสี Reflectance spectrophotometer, Spectraflash 600 PLUS ดังรูปที่ 3.1 ค่า reflectance ที่วัดได้จะนำไปใช้คำนวณหาค่าความเข้มของสี (K/S) ตามสมการที่ 3.1

$$K/S = (1-R^2)/2R \dots\dots\dots 3.1$$



เมื่อ K คือสัมประสิทธิ์การดูดซับ  
 S คือ สัมประสิทธิ์การกระเจิงแสง  
 R คือ ค่าสะท้อนแสง


จากนั้นนำค่า K/S ที่ได้ไปคำนวณหาค่าร้อยละความเข้มของสีที่เพิ่มขึ้น โดยคำนวณเปรียบเทียบค่า K/S ของผ้าที่ไม่ผ่านการดัดแปร ที่ทำการข้อมในภาวะไม่เดิมเกลือ (blank) โดยอาศัยวิธีการคำนวณตามสมการ 3.2

$$\text{ค่าร้อยละความเข้มสี} = \frac{K/S_{\text{sample}}}{K/S_{\text{blank}}} \times 100 \dots\dots\dots 3.2$$



รูปที่ 3.5 เครื่องวัดสี(Reflectance spectrophotometer, Spectraflash® 600 PLUS)

3.5.2.การวัดหาความแตกต่างของสีด้วยระบบ CIE (Commission International de l'Éclairage หรือ International Commission on Illumination)



รูปที่ 3.6 Opponent- type color scales

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดสี Reflectance spectrophotometer, Spectraflash 600 PLUS ด้วยระบบ CIE อธิบายความต่างด้วยค่า  $L^*$ ,  $a^*$  และ  $b^*$  ซึ่งค่าทั้ง 3 มีความสัมพันธ์ดังรูปที่ 3.5  $L^*$  คือความสว่างความมืด มีค่าตั้งแต่ 0-100 โดยหากค่าเข้าใกล้ 0 จะมีความมืดมาก แต่หากมีค่าเข้าใกล้ 100 จะมีความสว่างมากขึ้น ค่า  $a^*$  จะอธิบายถึงเฉดแดง และเขียว ถ้ามีค่าเป็น บวก จะมีเฉดแดงมากกว่า หากค่าเป็นลบ จะมีเฉดเขียวกว่า ค่า  $b^*$  อธิบายความต่างเฉดในเฉดเหลืองและน้ำเงิน ถ้ามี  $b^*$  มีค่าเป็นบวก หมายความว่า มีเฉดเหลืองกว่า ถ้ามีค่าเป็นลบหมายความว่า มีเฉดน้ำเงินกว่า ตัวอย่างการอ่านความต่างสี

	Standard	Batch	Deltas
$L^*$	48.67	47.56	-1.12
$a^*$	36.61	33.88	-2.72
$b^*$	42.17	37.38	-4.79
DE			5.62


PASS/FAIL: **Fail**

Batch is: darker  
more green  
more blue

CIElab Plot

รูปที่ 3.7 ตัวอย่างการอ่านค่า CIELab

จากรูปที่ 3.7 นำมาแสดงความสัมพันธ์ด้วย Opponent- type color scales จะได้ความสัมพันธ์ดังรูปที่ 3.8



รูปที่ 3.8 ตัวอย่าง Opponent- type color

### 3.6 การวิเคราะห์หาธาตุไนโตรเจนบนผ้า

การวิเคราะห์หาธาตุไนโตรเจนบนผ้า ด้วยกระบวนการเผาไหม้ที่อุณหภูมิสูง ( rapid combustion) ทำการวิเคราะห์หาแก๊สไนโตรเจนที่ได้จากการเผาไหม้ด้วยเครื่องวิเคราะห์ธาตุ CHN Elemental analyzer(LECO CHN 2000<sup>®</sup>)


โดยนำผ้าฝ้ายไม่ผ่านการดัดแปร ฝ้ายผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายไปวิเคราะห์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนธาตุไนโตรเจนบนผ้ากับค่าความเข้มสีรีเอกทีฟบนเส้นใยฝ้าย และ สีดิสเพอร์สบนเส้นใยพอลิเอสเตอร์



รูปที่ 3.9 เครื่อง CHN Elemental analyzer (LECO CHN 2000<sup>®</sup>)

### 3.7 การทดสอบความคงทนของสีต่อแสง

ความคงทนต่อแสงของผ้าที่ไม่ผ่านการดัดแปร และที่ผ่านการดัดแปรด้วยสารดัดแปรแคตไอออนิกรีเอกทีฟ ความคงทนต่อแสงสามารถทดสอบได้ ด้วยการจำลองแหล่งแสงที่กำหนดต่อกระทบบผ้า ซึ่งมาตรฐานในการทดสอบคือมาตรฐาน AATCC Method 16 Xenon Lamp Fading Unit ทดสอบที่ 20 ชั่วโมง ด้วยเครื่อง Magasol MT019<sup>®</sup> light Fastness รูปที่ 3.10



รูปที่ 3.10 เครื่อง Magasol MT019<sup>®</sup> light Fastness

## บทที่ 4

### ผลการทดลองและวิจารณ์ผล

#### 4.1 การวิเคราะห์หาธาตุไนโตรเจนในผ้าตัดแปร


ธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบหลักของสารตัดแปรที่ใช้ในการทดลองนี้ ในขณะที่เซลลูโลสและพอลิเอสเตอร์จะไม่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ ดังนั้นในการทดลองนี้ได้ทำการวิเคราะห์หาธาตุไนโตรเจนในเส้นใยเซลลูโลสภายหลังจากตัดแปรด้วยเครื่องวิเคราะห์ธาตุ CHN Elemental analyzer (LECO CHN 2000<sup>®</sup>) ซึ่งวิเคราะห์หาธาตุจากแก๊สที่ได้จากกระบวนการเผาไหม้ที่อุณหภูมิสูง (rapid combustion) ทำการวิเคราะห์หาธาตุเพื่อยืนยันว่า สารตัดแปรแคตไอออนิกกรีแอกทีฟ ได้ผนึกติดอยู่กับเส้นใยเซลลูโลส

ปริมาณธาตุไนโตรเจนที่พบในผ้าเส้นใยฝ้ายผสมพอลิเอสเตอร์ที่ผ่านการตัดแปร แสดงไว้ดังในตารางที่ 4.1 และเปรียบเทียบด้วยกราฟที่ 4.1 จากตารางพบว่าปริมาณของธาตุไนโตรเจนเพิ่มขึ้นตามปริมาณความเข้มข้นของสารตัดแปรที่ใช้ ยกตัวอย่างเช่น ที่อุณหภูมิการตัดแปรที่ 60 องศาเซลเซียส ร้อยละของธาตุไนโตรเจนในผ้าเส้นใยเซลลูโลสพบว่าเป็นร้อยละ 0.1226, 0.1492, 0.1408, 0.139, 0.1466 และ 0.1486 เมื่อใช้ความเข้มข้นของสารตัดแปรจาก 0.5, 1, 2, 3, 4 และ 5 กรัมต่อลิตร ตามลำดับ ซึ่งที่การตัดแปรที่อุณหภูมิ 70, 80, 90 และ 100 ก็พบแนวโน้มในทำนองเดียวกัน ผลของอุณหภูมิพบว่าการตัดแปรที่อุณหภูมิต่าง ๆ นั้น ไม่มีผลต่อการเพิ่มขึ้นของปริมาณธาตุไนโตรเจน และยังพบอีกว่าที่อุณหภูมิสูงเกินกว่า 60 องศาเซลเซียส ปริมาณธาตุไนโตรเจนมีแนวโน้มลดลง แสดงว่าปฏิกิริยาระหว่างสารตัดแปรกับเซลลูโลสนั้น ไม่จำเป็นต้องอาศัยอุณหภูมิสูง ทั้งนี้เพราะหมู่ไฮดรอกซิลของสารตัดแปรนั้นเป็นหมู่ที่มีความว่องไวในการทำปฏิกิริยาอยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องอาศัยอุณหภูมิสูงเข้าช่วย การตรวจพบธาตุไนโตรเจนที่เพิ่มจากเดิม จึงสามารถยืนยันได้ว่าสารตัดแปรได้ผนึกติดอยู่กับเส้นใยเซลลูโลส ซึ่งปริมาณธาตุไนโตรเจนที่พบบนผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายไม่ตัดแปร คือ 0.0029 ปฏิกิริยาระหว่างเซลลูโลสและสารตัดแปรแสดงไว้ในสมการที่ 4.1


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 4.1 แสดงค่าร้อยละของธาตุไนโตรเจนในเส้นใยฝ้ายของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้าย  
ดัดแปรด้วยสารดัดแปรแคตไอออนิกเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนไป

ความเข้มข้นของสารดัดแปร (กรัมต่อลิตร)	ร้อยละของธาตุไนโตรเจนที่พบในผ้าที่ดัดแปรที่อุณหภูมิต่างๆ				
	60 °C	70 °C	80 °C	90 °C	100 °C
0.5	0.1226	0.1011	0.09903	0.09738	0.07584
1	0.1492	0.1113	0.1113	0.1111	0.09715
2	0.1408	0.1237	0.1135	0.1055	0.1101
3	0.139	0.1373	0.1201	0.1263	0.1221
4	0.1466	0.1379	0.1213	0.1338	0.1329
5	0.1486	0.1351	0.1234	0.1504	0.1598



รูปที่ 4.1 ความสัมพันธ์ค่าร้อยละของธาตุไนโตรเจนกับความเข้มข้นของสารดัดแปรแคตไอออนิกบนผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้าย



สมการที่ 4.1 แสดงปฏิกิริยาของสารตัดแปรแคตไอออนิกรีแอคทีฟกับฝ้าย

#### 4.2 ผลของความเข้มข้นของสารตัดแปรแคตไอออนิกรีแอคทีฟต่อความเข้มของสีผ้า

จากความสำเร็จที่สามารถผนึกสารตัดแปรแคตไอออนิกลงบนเส้นใยเซลลูโลสได้ ทำให้เซลลูโลสมีโครงสร้างจากไม่มีประจุกลายเป็นมีประจุเป็นบวก ซึ่งคาดว่าทำให้เซลลูโลสตัดแปรหรือ cationic cellulose สามารถดูดซับสีย้อมรีแอคทีฟซึ่งเป็นสีย้อมที่มีประจุลบได้ดีขึ้น ดังนั้นเพื่อศึกษาผลของปริมาณสารตัดแปรต่อความสามารถในดูดซับสีย้อม จึงได้ทำการทดลองย้อมผ้าใยผสมพอลิเอสเทอร์และฝ้ายตัดแปรด้วยสีย้อมรีแอคทีฟและสีย้อมฟอสฟอรัสในภาวะปราศจากเกลือ สีย้อมรีแอคทีฟสามสีคือ Kayacelon React Yellow CN-ML, Kayacelon React Red CN-3B และ Kayacelon React Blue CN-MG สีย้อมฟอสฟอรัส สามสีคือ Navacron Yellow ACE, Navacron Red ACE และ Navacron Blue ACE โดยย้อมที่ปริมาณน้ำต่อวัสดุ 10 ต่อ 1 (L:R=10:1) ทั้งหมดสีได้ทำการย้อมที่ปริมาณสีย้อมคงที่ ที่ร้อยละ 3 ของน้ำหนักผ้า อุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียส 30 นาที ค่าความเข้มของสีบนผ้าย้อมได้แสดงในรูปของค่า K/S โดยค่า K/S สูงแสดงว่าสีบนผ้ามีความเข้มสูง ผลการทดลองพบว่า ในทุกกรณีค่า K/S ของผ้าฝ้ายตัดแปรมีค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามปริมาณของสารตัดแปรแคตไอออนิกที่ใช้เมื่อเทียบกับค่า K/S ของผ้าใยผสมพอลิเอสเทอร์และฝ้ายที่ไม่ผ่านการตัดแปร


เปรียบเทียบค่า K/S ของผ้าใยพอลิเอสเทอร์และฝ้ายตัดแปรกับผ้าใยพอลิเอสเทอร์และฝ้ายไม่ตัดแปรด้วยสมการคำนวณร้อยละความเข้ม แสดงในตารางที่ 4.2 และ 4.4

$$K/S = (1-R^2)/2R$$


$$\text{ค่าร้อยละความเข้มสี} = \frac{K/S_{\text{sample}}}{K/S_{\text{blank}}} \times 100$$

ตารางที่ 4.2 ร้อยละความเข้มสี บนเส้นใยฝ้ายของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายดัดแปรเมื่อ ปริมาณสารแคตไอออนิกที่เปลี่ยนแปลงไป เปรียบเทียบกับค่า K/S สีรีแอกทีฟบนเส้นใย ฝ้ายของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์ที่ไม่ดัดแปร


ปริมาณสารดัดแปร แคตไอออนิก (กรัมต่อลิตร)	ร้อยละความเข้มสีเมื่อเปรียบเทียบกับค่าK/S ของผ้าที่ไม่ดัดแปร		
	Kayacelon React Yellow CN-ML	Kayacelon React Red CN-3B	Kayacelon React Blue CN-MG
ผ้าที่ไม่ผ่านการดัดแปร	100	100	100
0.5	367.3	248.1	304.86
1	396.01	459.69	345.54
2	494.75	535.75	359.97
3	478.3	555.64	392.34
4	434.73	586.46	385.15
5	405.83	573.94	410.37



รูปที่ 4.2 แสดง ความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละความเข้มสีรีแอกทีฟที่ติดบนเส้นใยฝ้ายของผ้า- ใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายดัดแปร เมื่อปริมาณสารดัดแปรแคตไอออนิกเปลี่ยนแปลงไป



รูปที่ 4.3 ความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละความเข้มสีเหลือง Kayacelon React Yellow CN-ML บนเส้นใยฝ้ายของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายเมื่อปริมาณสารดัดแปรแคตไอออนิกเปลี่ยนไป




รูปที่ 4.4 ความสัมพันธ์ระหว่างค่า K/S สีเหลือง Kayacelon React Yellow CN-ML บนเส้นใยฝ้ายของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายเมื่อปริมาณสารดัดแปรแคตไอออนิกเปลี่ยนไป



จากรูปที่ 4.3 และ 4.4 แสดงการเปลี่ยนแปลงของร้อยละความเข้มสีและค่า K/S เมื่อเทียบกับ ปริมาณสารดัดแปรแคตไอออนิกรีแอคทีฟที่ความเข้มข้น 0.5, 1, 2, 3, 4 และ 5 กรัมต่อลิตร ความเข้มสีเหลือง Kayacelon React Yellow CN-ML ที่ติดบนเส้นใยฝ้ายของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และ ฝ้ายดัดแปรเมื่อเทียบกับสีเหลืองที่ติดบนเส้นใยฝ้ายของผ้าเส้นใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้าย ที่ไม่ผ่านการดัดแปรข้อมในภาวะปราศจากเกลือ มีค่า 367.3 , 396.01, 494.75, 478.3 , 434.73 และ 405.83 ตามลำดับ และค่า K/S มีค่า 6.44, 7.27, 8.32 , 9.15, 9.46 และ 9.31 ตามลำดับ โดย สีเหลืองที่ติดบนเส้นใยฝ้ายของผ้าเส้นใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้าย ที่ไม่ผ่านการดัดแปรมีค่า K/S เท่ากับ 1.8

จากผลการวิจัย ร้อยละความเข้มสีและค่า K/S ของสีเหลืองที่ติดบนเส้นใยฝ้ายของผ้าเส้นใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้าย ที่ผ่านการดัดแปรด้วยสารดัดแปรแคตไอออนิกรีแอคทีฟ 4 กรัมต่อลิตร มีค่าสูงที่สุด โดยร้อยละความเข้มสีและค่า K/S ของสีเหลืองที่ติดบนเส้นใยฝ้ายของผ้าเส้นใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้าย เมื่อดัดแปรด้วยสารดัดแปรแคตไอออนิก 0.5 ,1, 2, 3, 4 และ 5 กรัมต่อลิตร มีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับของผ้าเส้นใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายที่ไม่ผ่านการดัดแปร ซึ่งค่าที่เพิ่มขึ้นเมื่อดัดแปรด้วยสารดัดแปรแคตไอออนิก 0.5 กรัมต่อลิตร ร้อยละความเข้มสี เพิ่มขึ้น 267.3 และ ค่า K/S เพิ่มขึ้น 4.64 ดัดแปรด้วยสารดัดแปรแคตไอออนิก 1 กรัมต่อลิตร ร้อยละความเข้มสี เพิ่มขึ้น 296.01 และ ค่า K/S เพิ่มขึ้น 5.47 ดัดแปรด้วยสารดัดแปรแคตไอออนิก 2 กรัมต่อลิตร ร้อยละความเข้มสี เพิ่มขึ้น 394.75 และ ค่า K/S เพิ่มขึ้น 6.52 ดัดแปรด้วยสารดัดแปรแคตไอออนิก 3 กรัมต่อลิตร ร้อยละความเข้มสี เพิ่มขึ้น 421 และ ค่า K/S เพิ่มขึ้น 7.35 ดัดแปรด้วยสารดัดแปรแคตไอออนิก 4 กรัมต่อลิตร ร้อยละความเข้มสี เพิ่มขึ้น 463 และ ค่า K/S เพิ่มขึ้น 7.66 ดัดแปรด้วยสารดัดแปรแคตไอออนิก 5 กรัมต่อลิตร ร้อยละความเข้มสี เพิ่มขึ้น 433 และ ค่า K/S เพิ่มขึ้น 7.51 ค่าดังกล่าวเป็นดัชนีชี้วัดได้ว่า สารดัดแปรแคตไอออนิกที่ใช้มีประสิทธิภาพช่วยให้สีเหลืองติดบนเส้นใยฝ้ายเพิ่มขึ้น ค่าดังกล่าวแสดงตารางที่ 4.3




รูปที่ 4.5 ความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละความเข้มข้น Kayacelon React Red CN-3B บนเส้นใยฝ้ายของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายเมื่อปริมาณสารคัดแปรแคตไอออนิกเปลี่ยนไป


เมื่อพิจารณาสีแดง Kayacelon React Red CN-3B ที่ติดบนเส้นใยฝ้ายของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายที่ผ่านการคัดแปรด้วยสารคัดแปรแคตไอออนิกกรีแอกทีฟ เมื่อความเข้มข้นของสารคัดแปรแคตไอออนิกสูงขึ้น ร้อยละความเข้มข้นและค่า K/S มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยมีร้อยละความเข้มข้นเป็น 248.1, 459.69, 535.75, 555.64, 586.46 และ 590.03 เมื่อคัดแปรด้วยสารคัดแปรแคตไอออนิก 0.5, 1, 2, 3, 4 และ 5 กรัมต่อลิตร ตามลำดับ แสดงความสัมพันธ์ดังรูปที่ 4.5 และมีค่า K/S เป็น 4.6, 6.65, 7.29, 9.44, 9.55 และ 9.75 เมื่อคัดแปรด้วยสารคัดแปรแคตไอออนิก 0.5, 1, 2, 3, 4 และ 5 กรัมต่อลิตร ตามลำดับ แสดงความสัมพันธ์ดังรูปที่ 4.6

จากความสัมพันธ์รูปที่ 4.5 และ 4.6 ร้อยละความเข้มข้นและค่า K/S เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดตามปริมาณสารคัดแปรแคตไอออนิก ตั้งแต่ 0.5 จนถึง 2 กรัมต่อลิตร และเริ่มมีค่าใกล้เคียงเมื่อคัดแปรด้วยสารคัดแปรแคตไอออนิก 3 ถึง 5 กรัมต่อลิตร แต่ยังเป็นค่าที่เพิ่มขึ้น โดยร้อยละความเข้มข้น และ ค่า K/S ของสีแดงที่ติดบนเส้นใยฝ้ายของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายที่ผ่านการคัดแปรด้วยสารคัดแปรแคตไอออนิก 5 กรัมต่อลิตร มีค่ามากที่สุดคือ 590.03 และ 9.75 ตามลำดับ โดยร้อยละความเข้มข้นและค่า K/S ของสีแดงที่ติดบนเส้นใยฝ้ายของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้าย เมื่อคัดแปรด้วยสารคัดแปรแคตไอออนิก 0.5, 1, 2, 3, 4 และ 5 กรัมต่อลิตร มีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายที่ไม่ผ่านการคัดแปร ซึ่งค่าที่เพิ่มขึ้นเมื่อคัดแปรด้วยสารคัดแปรแคตไอออนิก 0.5 กรัมต่อลิตร ร้อยละความเข้มข้น เพิ่มขึ้น 148.1 และ ค่า K/S เพิ่มขึ้น 3.37 คัดแปรด้วยสารคัดแปรแคตไอออนิก 1 กรัมต่อลิตร ร้อยละความเข้มข้น เพิ่มขึ้น 359.69 และ ค่า K/S เพิ่มขึ้น 5.42 คัดแปรด้วยสารคัดแปรแคตไอออนิก 2 กรัมต่อลิตร ร้อยละความเข้มข้น เพิ่มขึ้น 435.75 และ ค่า


K/S เพิ่มขึ้น 6.06 คัดแปรด้วยสารคัดแปรแคตไอออนิก 3 กรัมต่อลิตร ร้อยละความเข้มสี เพิ่มขึ้น 455.64 และ ค่า K/S เพิ่มขึ้น 8.21 คัดแปรด้วยสารคัดแปรแคตไอออนิก 4 กรัมต่อลิตร ร้อยละความเข้มสี เพิ่มขึ้น 486.46 และ ค่า K/S เพิ่มขึ้น 8.32 คัดแปรด้วยสารคัดแปรแคตไอออนิก 5 กรัมต่อลิตร ร้อยละความเข้มสี เพิ่มขึ้น 490.03 และ ค่า K/S เพิ่มขึ้น 8.52 ค่าดังกล่าวเป็นดัชนีชี้วัดได้ว่า สารคัดแปรแคตไอออนิกที่ใช้มีประสิทธิภาพช่วยให้สีแดงติดบนเส้นใยผ้าของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายเพิ่มขึ้น ค่าดังกล่าวแสดงตารางที่ 4.3



รูปที่ 4.6 ความสัมพันธ์ระหว่างค่า K/S สีแดง Kayacelon React Red CN-3B บนเส้นใยผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายเมื่อปริมาณสารคัดแปรแคตไอออนิกเปลี่ยนไป



รูปที่ 4.7 ความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละความเข้มสีน้ำเงิน Kayacelon React Blue CN-MG บนเส้นใยผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายเมื่อปริมาณสารคัดแปรแคตไอออนิกเปลี่ยนไป



รูปที่ 4.8 ความสัมพันธ์ระหว่างค่า K/S สีน้ำเงิน Kayacelon React Blue CN-MG บนเส้นใยฝ้ายของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายเมื่อปริมาณสารตัดแปรแคตไอออนิกเปลี่ยนไป

เมื่อพิจารณาที่สีน้ำเงิน Kayacelon React Blue CN-MG บนเส้นใยฝ้ายของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายที่ผ่านการตัดแปร ร้อยละความเข้มสีและค่า K/S จะมีแนวโน้มไปในทางเดียวกัน คือเมื่อความเข้มข้นของสารตัดแปรแคตไอออนิก 0.5, 1, 2, 3, 4 และ 5 กรัมต่อลิตร ร้อยละความเข้มสี เป็น 304.86, 345.54, 359.97, 392.34, 385.15 และ 410.37 ตามลำดับ และค่า K/S เป็น 3.64, 4.54, 5.1, 6.05, 5.82 และ 6.57 ตามลำดับ แสดงความสัมพันธ์ดังรูปที่ 4.7 และ 4.8


จากกราฟความสัมพันธ์ของร้อยละความเข้มสีที่ติดบนเส้นใยฝ้ายของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายที่ตัดแปรด้วยสารตัดแปรแคตไอออนิก 0.5 กรัมต่อลิตร มีค่าสูงกว่าร้อยละความเข้มสีบนเส้นใยเซลลูโลสของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายที่ไม่ผ่านการตัดแปร โดยการเปลี่ยนแปลงระหว่างร้อยละความเข้มสีของผ้าที่ผ่านการตัดแปรและไม่ตัดแปรนั้น มีอัตราการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หลังจากนั้นอัตราการเปลี่ยนแปลงร้อยละความเข้มสีเมื่อเพิ่มความเข้มข้นสารตัดแปรแคตไอออนิกลดลง โดยร้อยละความเข้มสี และ K/S ของสีน้ำเงินที่ติดบนเส้นใยฝ้ายของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายที่ผ่านการตัดแปรด้วยสารตัดแปรแคตไอออนิก 5 กรัมต่อลิตร มีค่ามากที่สุดคือ 410.37 และ 6.57 ตามลำดับ โดยร้อยละความเข้มสีและค่า K/S ของสีน้ำเงินที่ติดบนเส้นใยฝ้ายของผ้าเส้นใยพอลิเอสเตอร์และฝ้าย เมื่อตัดแปรด้วยสารตัดแปรแคตไอออนิก 0.5, 1, 2, 3, 4 และ 5 กรัมต่อลิตร มีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับผ้าเส้นใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายที่ไม่ผ่านการตัดแปร ค่าที่เพิ่มขึ้นเมื่อตัดแปรด้วยสารตัดแปรแคตไอออนิก 0.5 กรัมต่อลิตร ร้อยละความเข้มสี เพิ่มขึ้น 204.86 และ ค่า K/S เพิ่มขึ้น 2.41 , ตัดแปรด้วยสารตัดแปรแคตไอออนิก 1 กรัมต่อลิตร ร้อยละความเข้มสี เพิ่มขึ้น 245.54 และ ค่า K/S เพิ่มขึ้น 3.31 ตัดแปรด้วยสารตัดแปรแคตไอออนิก 2 กรัมต่อลิตร ร้อยละความเข้มสี เพิ่มขึ้น 259.97 และ ค่า K/S เพิ่มขึ้น 3.87 ตัดแปรด้วยสารตัดแปรแคต-

ไอออนิก 3 กรัมต่อลิตร ร้อยละความเข้มสี เพิ่มขึ้น 292.34 และ ค่า K/S เพิ่มขึ้น 4.82 ดัดแปรด้วยสารดัดแปรแคตไอออนิก 4 กรัมต่อลิตร ร้อยละความเข้มสี เพิ่มขึ้น 285.15 และ ค่า K/S เพิ่มขึ้น 4.59 ดัดแปรด้วยสารดัดแปรแคตไอออนิก 5 กรัมต่อลิตร ร้อยละความเข้มสี เพิ่มขึ้น 310.37 และ ค่า K/S เพิ่มขึ้น 5.34 ค่าดังกล่าวเป็นดัชนีชี้วัดได้ว่าสารดัดแปรแคตไอออนิกที่ใช้มีประสิทธิภาพช่วยให้สีน้ำเงินติดบนเส้นใยฝ้ายของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายเพิ่มขึ้น ค่าดังกล่าวแสดงดังตารางที่ 4.3


ตารางที่ 4.3 แสดงการเปรียบเทียบร้อยละความเข้มสีและค่า K/S บนเส้นใยฝ้ายของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายไม่ดัดแปร กับผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายดัดแปร

ความเข้มข้น ของสารแคต ไอออนิก(กรัม ต่อลิตร)	Kayacelon React Yellow CN-ML		Kayacelon React Red CN-3B		Kayacelon React Blue CN-MG	
	$\Delta$ ร้อยละ	$\Delta$ ค่า	$\Delta$ ร้อยละ	$\Delta$ ค่า	$\Delta$ ร้อยละ	$\Delta$ ค่า
	ความเข้มสี	K/S	ความเข้มสี	K/S	ความเข้มสี	K/S
0.5	267.3	4.64	148.1	3.37	204.86	2.41
1	296.01	5.47	359.69	5.42	245.54	3.31
2	394.75	6.52	435.75	6.06	259.97	3.87
3	421	7.35	455.64	8.21	292.34	4.82
4	463	7.66	486.46	8.32	285.15	4.59
5	433	7.51	490.03	8.52	310.37	5.34
original	287.5	5.19	804.92	9.9	558.47	6.86

นำตารางที่ 4.3 มาแสดงความสัมพันธ์ด้วยสมการเส้นตรง เพื่อหาอัตราการเปลี่ยนร้อยละความเข้มสีเมื่อปริมาณสารดัดแปรแคตไอออนิกเพิ่มขึ้น โดยค่าความชันของสมการเส้นตรงถือได้ว่าเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงร้อยละความเข้มสี



รูปที่ 4.9 แสดงการเปลี่ยนแปลงร้อยละความเข้มข้น บนเส้นใยฝ้ายของผ้าไหมผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายที่ผ่านการตัดแปรด้วยสารตัดแปรแคตไอออนิกที่ฟ



รูปที่ 4.10 แสดงการเปลี่ยนแปลงค่า K/S ของเส้นใยฝ้ายของผ้าไหมผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายที่ผ่านการตัดแปรด้วยสารตัดแปรแคตไอออนิกที่ฟ

จากความสัมพันธ์ เห็นได้ว่าสีแดง Kayacelon React Red CN-3B ที่ติดบนเส้นใยฝ้ายของ ฝ้ายผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้าย มีอัตราการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด คือมีความชื้นเท่ากับ 60.281 จาก ร้อยละความชื้นสี และ 1.0457 จากค่า K/S กล่าวได้ว่าปริมาณสารคัดแปรแคตไอออนิกที่เพิ่มขึ้นจะ ส่งผลกับสีแดงมากที่สุด อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพของเกลือจะส่งผลให้ร้อยละความชื้นสีแดงบน เส้นใยฝ้ายมีค่ามากกว่าร้อยละความชื้นสีแดงบนเส้นใยฝ้ายของฝ้ายผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้าย ที่ คัดแปรด้วยสารคัดแปรแคตไอออนิก 5 กรัมต่อลิตร ดังแสดงในตารางที่ 4.3 ซึ่งเป็นค่าที่ต่างกันมาก แสดงว่า เกลือยังมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าการคัดแปรด้วย สารคัดแปรแคตไอออนิก

ค่าความชื้นของสีเหลือง Kayacelon React Yellow CN-ML ที่ติดบนเส้นใยฝ้ายของฝ้าย ผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้าย มีค่าเท่ากับ 38.735 จากร้อยละความชื้นสีและ 0.6214 จากค่า K/S ซึ่งมี ค่าน้อยกว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงร้อยละความชื้นสีและค่า K/S สีแดงที่ติดบนเส้นใยฝ้ายของฝ้าย ผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายคัดแปร เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเกลือกับการคัดแปรด้วยสาร คัดแปรแคตไอออนิก เห็นได้ว่าสารคัดแปรแคตไอออนิกสามารถทดแทนเกลือได้ อีกทั้งยังมีประ สิทธิดีกว่า เมื่อความเข้มข้นของสารคัดแปรแคตไอออนิกเพิ่มขึ้นดังแสดงในตารางที่ 4.3

ค่าความชื้นของสีน้ำเงิน Kayacelon React Blue CN-MG มีค่าน้อยกว่าค่าความชื้นของสี แดงและสีเหลือง โดยมีค่าเท่ากับ 19.393 จากร้อยละความชื้นสี และ 0.5554 จากค่า K/S แสดงว่า อัตราการเปลี่ยนแปลงร้อยละความชื้นสีของสีน้ำเงินมีการเปลี่ยนแปลงน้อยกว่าสีเหลืองและสีแดง เมื่อปริมาณสารคัดแปรแคตไอออนิกเปลี่ยนแปลง เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเกลือกับสาร คัดแปรแคตไอออนิก เกลือมีประสิทธิภาพมากกว่า แต่มีความแตกต่างไม่มากนัก จากตารางที่ 4.3 ร้อยละความชื้นสีน้ำเงินเมื่อข้อมในภาวะที่มีเกลือยังมีค่ามากกว่าร้อยละความชื้นสีที่ข้อมผ้าที่ผ่าน การคัดแปรด้วยสารคัดแปรแคตไอออนิก 5 กรัมต่อลิตร อยู่ 248.1

เปรียบเทียบความชื้นสีในการส่วนของเส้นใยพอลิเอสเตอร์ ทั้งสีเหลือง สีแดง และสีน้ำเงิน จะมีร้อยละความชื้นสีไม่ต่างกันมากนัก เมื่อเปลี่ยนความเข้มข้นของสารคัดแปรแคตไอออนิก ดัง แสดงในตารางที่ 4.4

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 4.4 ร้อยละความเข้มสีดิสเพอร์สที่บนเส้นใยพอลิเอสเตอร์ของผ้าเส้นใยผสมพอลิเอสเตอร์ และฝ้ายดัดแปร เมื่อความเข้มข้นสารแคตไอออนิกเปลี่ยนไป

ปริมาณสารดัดแปรแคตไอออนิก กรีนเอกทีฟ (กรัมต่อลิตร)	ร้อยละความเข้มสี (%)		
	Navacron Yellow ACE	Navacron Red ACE	Navacron Blue ACE
blank	100	100	100
0.5	110.19	109.24	103.72
1	119.3	93.75	108.33
2	111.54	107.94	109.77
3	100.61	115.83	103.72
4	103.67	111.46	114.3
5	91.62	112.89	106.95

ระดับการติดสีดิสเพอร์สของเส้นใยพอลิเอสเตอร์ของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายที่ไม่ผ่านการดัดแปร และย้อมในภาวะปราศจากเกลือ เมื่อเปรียบเทียบกับเส้นใยพอลิเอสเตอร์ของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายที่ผ่านการดัดแปร และย้อมในภาวะที่ไม่มีเกลือ จะมีค่าใกล้เคียงกัน


เห็นได้ถึงความต่างของร้อยละความเข้มสีมีน้อย จึงใช้การเปรียบเทียบความต่างของสี (DE) โดยหาค่าความต่างสีเมื่อเทียบ Blank มีค่าเข้าใกล้ 0 แสดงว่ามีความเหมือนของสีมาก จากการเปรียบเทียบความต่างของสีระหว่างสีดิสเพอร์สบนเส้นใยพอลิเอสเตอร์ของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์ และฝ้ายไม่ดัดแปรกับสีดิสเพอร์สบนเส้นใยพอลิเอสเตอร์ของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายดัดแปรย้อมในภาวะปราศจากเกลือ ด้วยเครื่องวัดสี (Reflectance spectrophotometer, Spectraflash® 600 PLUS) โดยให้ผ้าที่ไม่ผ่านการดัดแปรเป็นค่ามาตรฐาน และผ้าที่ผ่านการดัดแปรเป็นค่าเปรียบเทียบ แสดงค่าดังตารางที่ 4.5




ตารางที่ 4.5 แสดงความต่างสี ของเส้นใยพอลิเอสเตอร์ของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายดัดแปร เมื่อปริมาณสารดัดแปรแคตไอออนิกรีแอกทีฟเปลี่ยนไป โดยให้สีบนเส้นใยพอลิเอสเตอร์ของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายไม่ดัดแปรเป็นค่าเปรียบเทียบ

สี	ค่า	ความแตกต่าง	original	ปริมาณสารดัดแปรแคตไอออนิกรีแอกทีฟ (กรัมต่อลิตร)				
				0.5	1	2	3	4
Navacron Yellow	DL*	0.21	-2.69	-2.69	-1.95	-5.28	-3.01	-3.3
	Da*	-2.01	0.17	0.08	-0.51	1.54	0.29	-0.84
	Db*	-0.80	-0.90	-1.32	-0.28	-5.59	-2.21	-3.89
ACE	DE	2.17	2.84	3.00	2.04	7.84	3.74	5.17
Navacron Red	DL*	-0.52	-1.04	-1.62	-1.31	-1.56	-1.01	-1.39
	Da*	-0.09	-1.24	-1.92	-1.61	-1.32	-0.94	-0.89
	Db*	0.23	0.83	0.50	0.24	0.60	0.15	0.75
ACE	DE	0.57	1.82	2.56	2.09	2.13	1.39	1.81
Navacron Blue	DL*	-0.04	-1.00	-1.31	-2.03	-1.92	-2.32	-1.73
	Da*	0.04	-0.50	0.63	-0.66	1.20	-0.56	-1.69
	Db*	-0.53	1.04	-0.14	1.87	2.55	1.86	2.92
ACE	DE	0.54	1.53	1.46	2.84	3.41	3.03	3.79


ค่า DL\*, Da\*, Db\* และ DE จะอธิบายถึงเจดสีดิสเพอร์สที่ติดบนเส้นใยพอลิเอสเตอร์ของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายที่ผ่านการดัดแปรด้วยแคตไอออนิกรีแอกทีฟ เมื่อเทียบเจดสีดิสเพอร์สที่ติดบนเส้นใยพอลิเอสเตอร์ของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายที่ไม่ผ่านดัดแปรด้วยสารดัดแปรแคตไอออนิกรีแอกทีฟ สามารถอธิบายได้ดังรูป 4.11, 4.12 และ 4.13



รูปที่ 4.11 Opponent- type color scales สีเหลือง Navacron Yellow ACE บนเส้นใยพอลิเอสเตอร์ของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายคัดแปรเมื่อปริมาณสารคัดแปรแคตไอออนิกรีแอคทีฟเปลี่ยนไป



รูปที่ 4.12 Opponent- type color scales สีแดง Navacron Red ACE บนเส้นใยพอลิเอสเตอร์ของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายคัดแปรเมื่อปริมาณสารคัดแปรแคตไอออนิกรีแอคทีฟเปลี่ยนไป



รูปที่ 4.13 Opponent- type color scales สีน้ำเงิน Navacron Blue ACE บนเส้นใยพอลิเอสเตอร์ของ  
ผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และผ้ายัดแปรเมื่อปริมาณสารแคตไอออนิกแรกทีฟเปลี่ยนไป


จากรูปที่ 4.11 เส้นใยพอลิเอสเตอร์ของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และผ้าที่ผ่านการตัดแปรด้วยสารตัดแปรแคตไอออนิก ย้อมด้วยสีย้อมสีเหลือง Navacron Yellow ACE มีสีน้ำเงิน และเขียวกว่า ผ้าที่ไม่ผ่านการตัดแปร และมีความเข้มกว่าเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของค่า  $DL^*$ ,  $Da^*$ ,  $Db^*$  และ  $DE$  ไม่เป็นแนวโน้ม

สีแดงคิสเพอร์ส Navacron Red ACE บนเส้นใยพอลิเอสเตอร์ของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และผ้าที่ผ่านการตัดแปรด้วยสารตัดแปรแคตไอออนิกทั้งหมด มีเฉดออกเขียว และเข้มกว่าเส้นใยพอลิเอสเตอร์ของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และผ้าที่ไม่ผ่านการตัดแปรดังแสดงดังรูปที่ 4.12 ค่า  $DL^*$ ,  $Da^*$ ,  $Db^*$  และ  $DE$  มีความแตกต่างเพียงเล็กน้อย และเกาะกลุ่มกัน

Opponent- type color scales สีน้ำเงินคิสเพอร์ส Navacron Blue ACE บนเส้นใยพอลิเอสเตอร์ของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และผ้าที่ผ่านการตัดแปรด้วยสารตัดแปรแคตไอออนิกแสดงดังรูปที่ 4.13 เห็นได้ว่า ตัวอย่างทั้งหมดมีสีเข้มกว่า สีบนเส้นใยพอลิเอสเตอร์ของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และผ้าที่ไม่ผ่านการตัดแปรเล็กน้อย ส่วนความต่างของเฉดสีส่วนใหญ่ เหลืองมากกว่าหรือมีสีน้ำเงินน้อยกว่าเส้นใยพอลิเอสเตอร์ของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และผ้าที่ไม่ผ่านการตัดแปร มีเพียง 2 ตัวอย่างที่มีเฉดน้ำเงินกว่าเส้นใยพอลิเอสเตอร์ที่ไม่ผ่านการตัดแปร


จะเห็นได้ว่าการตัดแปรผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และผ้าด้วยสารตัดแปรแคตไอออนิก จะช่วยให้ร้อยละความเข้มสีและค่า  $K/S$  ของสีรีเอกทีฟที่ติดบนเส้นใยผ้า มีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มความเข้มข้นสารตัดแปรแคตไอออนิก ทั้งสีเหลือง แดงและน้ำเงิน ในขณะที่ร้อยละความเข้มสีคิสเพอร์สที่ติดบนเส้นใยพอลิเอสเตอร์มีค่าใกล้เคียงกัน อาจกล่าวได้ว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสาร

ดัดแปรแคตไอออนิกที่ทำการดัดแปรผ้าเส้นใยผสมพอลิเอสเทอร์และฝ้าย จะเกิดปฏิกิริยากับหมู่ไฮดรอกซิลของเส้นใยเซลลูโลสเท่านั้น ซึ่งอธิบายได้ดังสมการเกิดปฏิกิริยา



Glycidyl triethanolamine ammonium

เมื่ออยู่ในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ หมู่อีพอกไซด์จะทำปฏิกิริยากับหมู่ไฮดรอกซิลของเส้นใยเซลลูโลส



จากการเกิดปฏิกิริยา จะทำให้เส้นใยเซลลูโลสมีหมู่ ควอเตอร์นารีแอมโมเนียมติดอยู่ สามารถรับสีย้อมที่เป็นแอนไอออนิก (anionic) โดยไม่ต้องใช้เกลือเป็นสารช่วยย้อม


#### 4.3 ผลของความเข้มข้นโซเดียมไฮดรอกไซด์ในการดัดแปร ต่อระดับความเข้มสีและปริมาณสีที่ผนึกติดกับผ้าใยผสมพอลิเอสเทอร์และฝ้าย

เมื่อเพิ่มความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ ทำการทดลองที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 กรัมต่อลิตร ปริมาณน้ำต่อวัสดุ 20 ต่อ 1 (L:R=20:1) อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส 20 นาที ย้อมสีร้อยละ 3 ของน้ำหนักผ้า 130 องศาเซลเซียส 30 นาที ปริมาณน้ำต่อวัสดุ 1 ต่อ 10 (L:R=10:1) ผลการย้อมผ้าเส้นใยผสมพอลิเอสเทอร์ของผ้าใยผสมพอลิเอสเทอร์และฝ้าย แสดงดังตารางที่ 4.6 และ 4.7


ตารางที่ 4.6 แสดง ร้อยละความเข้มสีรีแอกทีฟบนเส้นใยฝ้ายของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้าย-  
ดัดแปรเมื่อปริมาณ โซเดียมไฮดรอกไซด์ และสารดัดแปรแคตไอออนิก เปลี่ยนไป

สี	ปริมาณ โซเดียมไฮดรอกไซด์ (กรัมต่อลิตร)	ปริมาณแคตไอออนิกรีแอกทีฟ (กรัมต่อลิตร)					
		0.5	1	2	3	4	5
Kayacelon	1	367.3	396.01	494.75	478.3	434.73	405.83
React	2	346.56	406.48	456.21	524.72	545.26	519.32
Yellow	3	297.52	449.01	516.64	549.78	573.12	573.78
CN-ML	4	295.93	419.77	529.45	595.74	567.15	620
	5	327.82	441.77	538.54	466.57	572.8	572.52
Kayacelon	1	248.1	459.69	535.75	555.64	586.46	573.94
React	2	339	501.85	632.07	749.56	796.63	742.93
Red	3	431.48	490.82	641.03	841.14	795.53	859.93
CN-3B	4	354.1	560.97	718.99	843.52	876.73	936.03
	5	418.12	574.24	817.14	758.66	933.31	952.53
Kayacelon	1	304.86	345.54	359.97	392.34	385.15	410.37
React	2	284.62	364.94	470.93	506.44	477.17	540.34
Blue	3	268.32	395.81	495.5	493.71	562.48	636.24
CN-MG	4	266.6	355.62	512.75	568.81	602.96	583.8
	5	288.94	378.08	476.95	385.15	582.27	642.02


สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูปที่ 4.14 ความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละความเข้มสีเหลือง Kayacelon React Yellow CN-ML กับปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์และสารดัดแปรแคตไอออนิกทีฟ



รูปที่ 4.15 ความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละความเข้มสีแดง Kayacelon React Red CN-3B กับปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์และสารดัดแปรแคตไอออนิกทีฟ



รูปที่ 4.16 ความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละความเข้มข้นน้ำเงิน Kayacelon React Blue CN-MG กับปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์และสารดัดแปรแคตไอออนิกกรีเอกทีฟ

พิจารณาร้อยละความเข้มข้นเส้นใยฝ้ายของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้าย ที่ดัดแปรด้วยสารดัดแปรแคตไอออนิกที่ 0.5 กรัมต่อลิตร เท่ากัน ปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์เปลี่ยนไป สีเหลืองและสีน้ำเงิน มีร้อยละความเข้มข้นไม่แตกต่างกัน (รูปที่ 4.14 และ 4.16) สีเหลืองมีร้อยละความเข้มข้น เมื่อปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ในการดัดแปร เป็น 1, 2, 3, 4 และ 5 กรัมต่อลิตร เท่ากับ 367.3, 346.56, 297.52, 295.93 และ 327.28 ตามลำดับ สีน้ำเงินมีร้อยละความเข้มข้น เมื่อปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ในการดัดแปร เป็น 1, 2, 3, 4 และ 5 กรัมต่อลิตร เท่ากับ 304.86, 284.62, 268.32, 266.6 และ 288.94 ตามลำดับ เห็นได้ว่าเมื่อปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์เปลี่ยนไป ร้อยละความเข้มข้นของสีเหลืองและสีน้ำเงินที่ติดบนเส้นใยฝ้ายของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายดัดแปรได้เปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อย การเปลี่ยนแปลงของร้อยละความเข้มข้นของสีเหลืองและสีน้ำเงินไม่เป็นแนวโน้มตามระดับโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เพิ่มขึ้น พิจารณาที่ความเข้มข้นของสารดัดแปรแคตไอออนิกเป็น 1 กรัมต่อลิตร ร้อยละความเข้มข้นของสีเหลือง เมื่อปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ในการดัดแปร เป็น 1, 2, 3, 4 และ 5 กรัมต่อลิตร มีค่าเท่ากับ 396.01, 406.48, 449.01, 419.77 และ 441.77 ตามลำดับ และร้อยละความเข้มข้นน้ำเงินเป็น 345.54, 364.94, 395.81, 355.62 และ 378.08 ตามลำดับ การเปลี่ยนแปลงค่าความเข้มข้นของสีเหลืองและสีน้ำเงิน เมื่อปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์เพิ่มขึ้นมีพฤติกรรมเหมือนกับ ร้อยละความเข้มข้นที่ความเข้มข้นสารดัดแปรแคตไอออนิก 0.5 กรัมต่อลิตร คือ มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย และการเปลี่ยนแปลงไม่เป็นแนวโน้มตามปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เพิ่มขึ้น เมื่อระดับความเข้มข้นสารดัดแปรแคตไอออนิกเพิ่มขึ้นเป็น 3 กรัมต่อลิตร ร้อยละความ

เข้มข้นและสีน้ำเงินมีค่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์เพิ่มขึ้น คือมีร้อยละความเข้มข้นเป็น 478.3, 524.72, 549.78, 595.74 และ 466.57 ร้อยละความเข้มข้นน้ำเงินเป็น 392.34, 506.44, 493.71, 568.81 และ 385.15 เมื่อปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์เป็น 1, 2, 3, 4 และ 5 กรัมต่อลิตร ตามลำดับ ดังแสดงในรูปที่ 4.14 และ 4.16 เห็นได้ว่า ร้อยละความเข้มข้นเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์เพิ่มขึ้น จากพฤติกรรมดังกล่าวอาจเนื่องมาจาก หมู่ OH ของเส้นใยฝ้ายเพิ่มขึ้นด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ จึงทำให้หมู่รีแอคทีฟของสีสามารถทำปฏิกิริยาได้มากขึ้น

สีแดงมีร้อยละความเข้มข้นเปลี่ยนแปลง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์เพิ่มขึ้น (รูปที่ 4.15) พิจารณาที่ความเข้มข้นสารคัดแปรแคตไอออนิก 0.5 กรัมต่อลิตร ร้อยละความเข้มข้นเมื่อปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ 1, 2, 3, 4 และ 5 กรัมต่อลิตร เท่ากับ 248.1, 339, 431.48, 354.1 และ 418.12 ตามลำดับ ที่ปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ 3 กรัมต่อลิตร มีร้อยละความเข้มข้นมากที่สุด หากคัดแปรด้วยสารคัดแปรแคตไอออนิก 1 กรัมต่อลิตร ร้อยละความเข้มข้นเมื่อปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ 1, 2, 3, 4 และ 5 กรัมต่อลิตร เท่ากับ 459.69, 501.85, 490.82, 560.97 และ 574.24 ตามลำดับ ที่ปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ 5 กรัมต่อลิตร มีร้อยละความเข้มข้นสูงสุด เมื่อเพิ่มความเข้มข้นสารคัดแปรแคตไอออนิกเป็น 2 กรัมต่อลิตร ร้อยละความเข้มข้นเมื่อปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ 1, 2, 3, 4 และ 5 กรัมต่อลิตร เท่ากับ 535.75, 632.07, 641.03, 718.99 และ 817.14 ตามลำดับ ที่ปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ 5 กรัมต่อลิตร มีร้อยละความเข้มข้นสูงสุด โดยร้อยละความเข้มข้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์เพิ่มขึ้น ซึ่งมีแนวโน้มเดียวกันเมื่อคัดแปรด้วยสารคัดแปรแคตไอออนิก 3 กรัมต่อลิตร ร้อยละความเข้มข้นเมื่อปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ 1, 2, 3, 4 และ 5 กรัมต่อลิตร เท่ากับ 555.64, 749.56, 841.14, 843.52 และ 758.66 ตามลำดับ ที่ปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ 4 กรัมต่อลิตร มีร้อยละความเข้มข้นสูงสุด เมื่อคัดแปรด้วยสารคัดแปรแคตไอออนิก 4 กรัมต่อลิตร ร้อยละความเข้มข้นเมื่อปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ 1, 2, 3, 4 และ 5 กรัมต่อลิตร เท่ากับ 586.46, 796.63, 795.53, 876.73 และ 933.31 ตามลำดับ ที่ปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ 5 กรัมต่อลิตร มีร้อยละความเข้มข้นสูงสุด เมื่อคัดแปรด้วยสารคัดแปรแคตไอออนิก 5 กรัมต่อลิตร ร้อยละความเข้มข้นเมื่อปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ 1, 2, 3, 4 และ 5 กรัมต่อลิตร เท่ากับ 573.94, 742.93, 859.93, 936.03 และ 952.53 ตามลำดับ ที่ปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ 5 กรัมต่อลิตร มีร้อยละความเข้มข้นสูงสุด

จากผลการทดลองแสดงให้เห็นปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เปลี่ยนแปลงในขั้นตอนการคัดแปรด้วยสารคัดแปรแคตไอออนิก มีผลกับความเข้มข้นสีแดงที่ติดบนเส้นใยฝ้ายของผ้าใยพอลิเอสเตอร์และฝ้ายคัดแปร โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์เพิ่มขึ้น จากพฤติกรรมดังกล่าวอาจเนื่องมาจาก หมู่ OH ของเส้นใยฝ้ายเพิ่มขึ้นด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ จึงทำให้หมู่รีแอคทีฟของสีสามารถทำปฏิกิริยาได้มากขึ้น ซึ่งมีผลกับสีแดงมากที่สุด



เมื่อพิจารณาสีที่ติดบนเส้นใยพอลิเอสเตอร์ของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายที่ผ่านการ  
ดัดแปรเปรียบเทียบกับสีที่ติดบนเส้นใยพอลิเอสเตอร์ของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้าย ที่ไม่ผ่าน  
การดัดแปรแสดงค่าความต่างของสีดังตารางที่ 4.7


นำค่าความต่างสีมาแสดงความสัมพันธ์ ด้วย Opponent- type color scales แสดงในรูปแบบที่  
4.17, 4.18 และ 4.19




สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 4.7 แสดงความต่างสีของเส้นใยพอลิเอสเทอร์ของผ้าใยผสมพอลิเอสเทอร์และฝ้ายตัดแปรเมื่อปริมาณสารตัดแปรแคตไอออนิกกรีแอกทีฟและโซเดียมไฮดรอกไซด์เปลี่ยนไป โดยให้สีบนเส้นใยพอลิเอสเทอร์ของผ้าใยผสมพอลิเอสเทอร์และฝ้ายไม่ตัดแปรเป็นค่าเปรียบเทียบ


ปริมาณ NaOH	ค่าความต่างสี	สารตัดแปรแคตไอออนิก (กรัมต่อลิตร)																	
		0.5			1			2			3			4			5		
		Yellow ACE	Red ACE	Blue ACE	Yellow ACE	Red ACE	Blue ACE	Yellow ACE	Red ACE	Blue ACE	Yellow ACE	Red ACE	Blue ACE	Yellow ACE	Red ACE	Blue ACE	Yellow ACE	Red ACE	Blue ACE
1	DL*	-2.69	-1.04	-1.00	-2.69	-1.62	-1.31	-1.95	-1.31	-2.03	-5.28	-1.56	-1.92	-3.01	-1.01	-2.32	-3.30	-1.39	-1.73
	Da*	0.17	-1.24	-0.50	0.08	-1.92	0.63	-0.51	-1.61	-0.66	1.54	1.32	-1.20	0.29	-0.94	-0.56	-0.84	-0.89	-1.69
	Db*	-0.90	0.83	1.04	-1.32	0.50	-0.14	-0.28	0.24	1.87	-5.59	0.60	2.55	-2.21	0.15	1.86	-3.89	0.75	2.92
	DE	2.84	1.82	1.53	3.00	2.56	1.46	2.04	2.09	2.84	7.84	2.13	3.41	3.74	1.39	3.03	5.17	1.81	3.79
2	DL*	-1.94	-1.08	-1.71	-2.62	-0.77	-1.88	-1.91	-1.37	-2.08	-5.26	-2.19	-1.40	-4.12	-2.80	-1.86	-5.30	-2.10	-1.36
	Da*	-1.44	-1.65	-0.47	1.32	-1.64	-0.96	-0.33	-2.05	-0.18	2.36	-1.64	-1.66	1.13	-1.91	-0.90	0.99	-2.09	-0.14
	Db*	-1.95	0.33	1.61	-0.11	-0.10	2.31	-0.19	-0.52	1.53	-4.23	1.23	2.64	-3.80	1.71	2.18	-4.82	0.54	0.82
	DE	3.11	2.00	2.40	2.94	1.82	3.13	1.94	2.52	2.59	7.15	3.00	3.42	5.72	3.80	3.01	7.23	3.01	1.59
3	DL*	-2.14	-1.25	-1.38	-4.03	-1.33	-1.99	-1.47	-2.62	-2.48	-5.06	-2.91	-0.72	-7.00	-1.27	-1.47	-6.33	-1.43	-2.13
	Da*	-0.32	1.55	0.33	0.04	-2.03	-0.67	0.16	-3.14	-0.57	1.70	-2.55	-0.56	2.27	-0.90	-0.57	1.73	-1.17	-1.03
	Db*	-0.45	0.42	0.52	-2.39	0.08	1.86	0.00	0.71	2.03	-5.12	1.20	0.84	-7.07	0.70	1.45	-6.73	0.86	2.34
	DE	2.21	2.03	1.51	4.69	2.42	2.80	1.48	4.15	3.26	7.40	4.05	1.24	10.20	1.71	2.14	9.40	2.04	3.33
4	DL*	-2.67	-0.84	-1.54	-2.76	-1.11	-1.59	-3.17	-1.17	-0.98	-4.89	-3.10	-1.96	-5.03	-1.93	-2.66	-5.97	-2.31	-0.92
	Da*	0.23	-0.48	0.79	1.66	-1.58	-0.42	1.31	-1.41	-1.04	2.73	-2.88	-0.61	0.99	-1.21	-1.00	2.64	-2.65	-0.67
	Db*	-0.52	0.87	0.11	0.32	0.13	1.28	-1.42	0.40	1.44	-3.93	1.20	1.81	-4.98	1.17	2.70	-5.44	0.30	1.00
	DE	2.73	1.30	1.74	3.24	1.93	2.09	3.72	1.88	2.03	6.84	4.39	2.74	7.14	2.56	3.91	8.50	3.53	1.52
5	DL*	-2.34	-1.29	-0.57	-2.37	-1.35	-1.43	-2.34	-2.04	-1.05	-3.85	-1.43	-1.96	-5.11	-2.70	-1.93	-5.43	-1.24	-2.01
	Da*	-0.80	-1.45	0.37	-0.63	-2.67	-0.15	0.03	-2.26	-0.94	1.13	-1.31	-0.11	1.64	-2.45	-1.47	2.15	-0.68	-0.68
	Db*	-0.66	0.49	-0.11	-1.40	-0.39	0.95	-1.29	0.48	1.40	-3.34	0.74	1.53	-4.61	0.84	2.90	-5.33	0.85	1.89
	DE	2.56	2.00	0.69	2.82	3.02	1.72	2.68	3.08	1.99	5.22	2.07	2.48	7.07	3.74	3.78	7.91	1.65	2.84



รูปที่ 4.17 Opponent- type color scales สีเหลือง Navacron Yellow ACE บนเส้นใยพอลิเอสเตอร์ของ  
 ฝ้ายผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายดัดแปรเมื่อปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์และสารดัดแปร-  
 แคลไออนิกรีแอคทีฟเปลี่ยนไป



รูปที่ 4.18 Opponent- type color scales สีแดง Navacron Red ACE บนเส้นใยพอลิเอสเตอร์ของ  
 ฝ้ายผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายดัดแปรเมื่อปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์และสารดัดแปร-  
 แคลไออนิกรีแอคทีฟเปลี่ยนไป



รูปที่ 4.19 Opponent- type color scales สีน้ำเงิน Navacron Blue ACE บนเส้นใยพอลิเอสเตอร์ของ  
 ฟ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายดัดแปรเมื่อปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์และสารดัดแปร-  
 แคตไอออนิกที่เปลี่ยนไป

จากรูปที่ 4.17, 4.18 และ 4.19 เห็นได้ว่า สีดิสเพอร์สที่ติดบนเส้นใยพอลิเอสเตอร์ที่ผ่านการ  
 ดัดแปรเมื่อปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์เปลี่ยนไปมีความเข้มกว่า สีดิสเพอร์สที่ติดบนเส้นใยพอลิ-  
 เอสเตอร์ที่ไม่ผ่านการดัดแปร ซึ่งมีแนวโน้มไปในทางเดียวกันทั้ง 3 สี แต่การเปลี่ยนของค่า  $DL^*$ ,  
 $Da^*$ ,  $Db^*$  และ  $DE$  ไม่สัมพันธ์กับปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือปริมาณสารดัดแปรแคตไอ-  
 ออนิกที่เปลี่ยนไป

ความต่างของเฉดสีของสีดิสเพอร์ส ที่ติดบนเส้นใยพอลิเอสเตอร์ของฟ้าใยผสมพอลิเอส-  
 เทอร์และฝ้ายที่ผ่านการดัดแปร มีพฤติกรรมต่างกัน เมื่อสีที่ย้อมเปลี่ยนไป คือ สีเหลืองดิสเพอร์สที่  
 ติดบนเส้นใยพอลิเอสเตอร์ของฟ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายที่ผ่านการดัดแปร เกือบทั้งหมดมี  
 เฉดสีออกน้ำเงินและแดงกว่า สีดิสเพอร์สที่ติดบนเส้นใยพอลิเอสเตอร์ของฟ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์  
 และฝ้ายที่ไม่ผ่านการดัดแปร สีแดงดิสเพอร์สที่ติดบนเส้นใยพอลิเอสเตอร์ของฟ้าใยผสมพอลิเอส-  
 เทอร์และฝ้ายที่ผ่านการดัดแปรมีเฉดสีออกเขียวและเหลืองกว่า สีดิสเพอร์สที่ติดบนเส้นใยพอลิเอส-  
 เทอร์ของฟ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายที่ไม่ผ่านการดัดแปร สีน้ำเงินดิสเพอร์สที่ติดบนเส้นใ  
 ยพอลิเอสเตอร์ของฟ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายที่ผ่านการดัดแปรมีเฉดออกเหลืองและเขียวกว่า  
 สีดิสเพอร์สที่ติดบนเส้นใยพอลิเอสเตอร์ของฟ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายที่ไม่ผ่านการดัดแปร  
 พฤติกรรมดังกล่าวอาจเนื่องจาก เส้นใยพอลิเอสเตอร์ไม่มีหมู่ที่ทำปฏิกิริยากับโซเดียมไฮดรอกไซด์  
 และสารดัดแปรแคตไอออนิก สีบนเส้นใยพอลิเอสเตอร์ของของฟ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายดัด  
 แปร มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับสีที่ติดบนเส้นใยพอลิเอสเตอร์ของฟ้าใยผสม-

พอลิเอสเทอร์และฝ้ายไม่ดัดแปร อย่างไรก็ตามมีพฤติกรรมหนึ่งที่เกิดขึ้นกับทุกสี คือมีค่า DL เป็นลบ ซึ่งหมายความว่า สีที่ติดบนเส้นใยพอลิเอสเทอร์ของผ้าใยผสมพอลิเอสเทอร์และฝ้ายดัดแปรมีความเข้มกว่าสีที่ติดบนเส้นใยพอลิเอสเทอร์ของผ้าใยผสมพอลิเอสเทอร์และฝ้ายไม่ดัดแปรเล็กน้อย อาจเนื่องมาจาก สารช่วยกระจายตัวที่ใช้ในสีดิสเพอร์สมีประจุลบ ส่งผลให้สารดัดแปรแคตไอออนิกดึงดูดให้สีดิสเพอร์สเข้าไปใกล้ผ้าใยพอลิเอสเทอร์และฝ้ายได้ดี แต่สีดิสเพอร์สจะไปอยู่ในบริเวณเส้นใยฝ้ายของผ้าใยผสมพอลิเอสเทอร์และฝ้ายดัดแปร ระดับร้อยละความเข้มสีของสีดิสเพอร์สบนเส้นใยพอลิเอสเทอร์ของผ้าใยผสมพอลิเอสเทอร์และฝ้ายดัดแปรจึงมีการเปลี่ยนแปลงไม่มาก




สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#### 4.4 ผลของอุณหภูมิในการตัดแปรร ต่อระดับความเข้มสีและปริมาณสีที่ผนึกติดกับผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายตัดแปรร


ผลการศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิ โดยทำการตัดแปรรผ้าเส้นใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้าย ที่ 60, 70, 80, 90, และ 100 องศาเซลเซียส โซเดียมไฮดรอกไซด์ 1 กรัมต่อลิตร ใช้เวลาในการตัดแปรร 20 นาที ย้อมอัตราส่วนวัสดุต่อน้ำที่ใช้ในการตัดแปรร คือ 1:20 ย้อมสีร้อยละ 3 ของน้ำหนักผ้า 130 องศาเซลเซียส 30 นาที แสดงในตารางที่ 4.8

ตารางที่ 4.8 แสดงร้อยละความเข้มสีรีแอกทีฟบนเส้นใยฝ้ายของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายตัดแปรร เมื่ออุณหภูมิและสารตัดแปรรแคตไอออนิกเปลี่ยนไป


สี	ปริมาณสารตัดแปรรแคตไอออนิก(กรัมต่อลิตร)	อุณหภูมิ (°C)				
		60	70	80	90	100
Kayacelon	0.5	367.3	376.75	349.82	366.61	338.8
React	1	396.01	396.39	421.54	418.47	394.35
Yellow	2	494.75	424.79	476.51	458.03	432.96
CN-ML	3	478.3	487.88	430.56	394.38	458.23
	4	434.73	450.43	473.88	468.69	467.42
	5	405.83	504.87	476.71	438.64	465.87
Kayacelon	0.5	248.1	345.96	332.15	416.83	306.91
React	1	459.69	470.5	463.24	403.91	453.29
Red	2	535.75	544.13	582.96	536.65	508.79
CN-3B	3	555.64	574.62	609.09	503.39	538.4
	4	586.46	561.79	613.93	538.34	559.76
	5	573.94	558.96	586.66	541.36	561.79
Kayacelon	0.5	304.86	272.19	239.57	211.8	293.15
React	1	345.54	340.63	327.82	342.39	329.63
Blue	2	359.97	378.84	360.27	352.06	348.67
CN-MG	3	392.34	383.84	386.77	361.14	360.22
	4	385.15	390.6	370.92	349.21	356.69
	5	410.37	395.34	401.38	336.04	356.17



รูปที่ 4.20 ความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละความเชื่อมตเหลือง Kayacelon React Yellow CN-ML บนเส้นใยฝ้ายของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายดัดแปร กับอุณหภูมิและสารดัดแปรแคตไอออนิก



รูปที่ 4.21 ความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละความเชื่อมตแดง Kayacelon React Red CN-3B บนเส้นใยฝ้ายของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายดัดแปร กับอุณหภูมิและสารดัดแปรแคตไอออนิก



รูปที่ 4.22 ความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละความเข้มข้นสีน้ำเงิน Kayacelon React Blue CN-MG บนเส้นใยผ้าของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายคัดแปร กับอุณหภูมิและสารคัดแปรแคตไอออนิก

จากรูปที่ 4.20, 4.21 และ 4.22 เป็นการแสดงความสัมพันธ์ในตาราง 4.8 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนไป ร้อยละความเข้มข้นสีที่ติดบนเส้นใยผ้าของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายสีทั้ง 3 สี ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นแนวโน้มตามอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น แต่มีค่าใกล้เคียงกัน ในการดำเนินงานวิจัย ทำการคัดแปรที่อุณหภูมิ 60, 70, 80, 90 และ 100 องศาเซลเซียส ร้อยละความเข้มข้นบนเส้นใยผ้าของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายคัดแปร ที่ความเข้มข้นสารคัดแปรแคตไอออนิกเท่ากับ 0.5 กรัมต่อลิตร สีเหลืองมีร้อยละความเข้มข้นสี เท่ากับ 367.3, 376.75, 349.82 และ 338.8 ตามลำดับ สีแดงมีร้อยละความเข้มข้นสีเท่ากับ 248.1, 345.96, 322.15, 416.83 และ 306.91 ตามลำดับ สีน้ำเงินมีร้อยละความเข้มข้นสี เท่ากับ 304.86, 272.19, 239.57, 211.87 และ 293.15 ตามลำดับ เห็นได้ว่าร้อยละความเข้มข้นของแต่ละสี มีค่าเปลี่ยนแปลง แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นไม่เป็นแนวโน้ม โดยร้อยละความเข้มข้นที่สูงที่สุด ของสีเหลืองที่ติดบนเส้นใยผ้าของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายเมื่อพิจารณาที่ความเข้มข้นของสารคัดแปรแคตไอออนิก 0.5 กรัมต่อลิตร คือที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส มีค่าเท่ากับ 376.75 สีแดงที่ติดบนเส้นใยผ้าของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้าย คือที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส มีค่าเท่ากับ 416.83 สีน้ำเงินที่ติดบนเส้นใยผ้าของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้าย คือที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส มีค่าเท่ากับ 304.86 ทั้ง 3 สีค่าสูงสุดของร้อยละความเข้มข้นที่ติดบนเส้นใยผ้าของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายคัดแปร ไม่ได้อยู่ที่อุณหภูมิเดียวกัน พิจารณาที่ความเข้มข้นของแคตไอออนิก เท่ากับ 1 กรัมต่อลิตร คัดแปรผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายที่อุณหภูมิ 60, 70, 80, 90 องศาเซลเซียส และ 100 องศาเซลเซียส สีเหลืองที่ติดบนเส้นใยผ้าของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายคัดแปรมีร้อยละความเข้มข้นสี เท่ากับ 396.01, 396.39, 421.54,



418.47 และ 394.35 ตามลำดับ สีแดงที่ติดบนเส้นใยฝ้ายของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายตัดแปรมีร้อยละความเข้มสีเท่ากับ 459.69, 470.5, 463.24, 403.91 และ 453.29 ตามลำดับ สีน้ำเงินที่ติดบนเส้นใยฝ้ายของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายตัดแปรมีร้อยละความเข้มสีเท่ากับ 345.54, 340.63, 327.82, 342.39 และ 329.63 ตามลำดับ จากผลการทดลองร้อยละความเข้มสีของสีเหลืองที่ติดบนเส้นใยฝ้ายของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายตัดแปรที่สูงสุด เมื่อตัดแปรด้วยสารตัดแปรแคตไอออนิก 1 กรัมต่อลิตร อุณหภูมิในการตัดแปร 80 องศาเซลเซียส เท่ากับ 421.54 ร้อยละความเข้มสีของสีแดงที่ติดบนเส้นใยฝ้ายของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายที่สูงสุด เมื่อตัดแปรด้วยสารตัดแปรแคตไอออนิก 1 กรัมต่อลิตร อุณหภูมิในการตัดแปร 70 องศาเซลเซียสเท่ากับ 470.5 ร้อยละความเข้มสีของสีน้ำเงินที่ติดบนเส้นใยฝ้ายของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายที่สูงสุด เมื่อตัดแปรด้วยสารตัดแปรแคตไอออนิก 1 กรัมต่อลิตร อุณหภูมิในการตัดแปร 90 องศาเซลเซียส มีค่าเท่ากับ 342.39 เห็นได้ว่าร้อยละความเข้มสีถึงแม้จะมีค่าเปลี่ยนแปลง แต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย และการเปลี่ยนแปลงของร้อยละความเข้มสีที่เกิดขึ้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ อุณหภูมิในการตัดแปร ซึ่งจะแสดงความสัมพันธ์ดังรูปที่ 4.20, 4.21 และ 4.22


จากผลการวิจัย ซึ่งให้เห็นว่า อุณหภูมิในขั้นตอนการตัดแปรที่ เพิ่มขึ้น ไม่มีผลกับร้อยละความเข้มสี ซึ่งมีแนวโน้มเดียวทั้ง 3 สี แสดงว่าปฏิกิริยาระหว่างสารตัดแปรกับเซลล์โลสนั้น ไม่จำเป็นต้องอาศัยอุณหภูมิสูง ทั้งนี้เพราะหมู่ไฮดรอกซิลของสารตัดแปรนั้นเป็นหมู่ที่มีความว่องไวในการทำปฏิกิริยาอยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องอาศัยอุณหภูมิสูงเข้าช่วย

พิจารณาการเปลี่ยนแปลง ค่าความต่างของสีดิสเพอร์สบนเส้นใยพอลิเอสเตอร์ของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้าย อธิบายได้จากข้อมูลในตารางที่ 4.9


สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 4.9 แสดงค่าความแตกต่างสปีนเส้นใยพอลิเอสเตอร์ของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายดัดแปร เมื่ออุณหภูมิและปริมาณสารดัดแปรแคตไอออนิกเปลี่ยนไป โดยให้สปีนเส้นใยพอลิเอสเตอร์ของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายไม่ดัดแปรเป็นค่าเปรียบเทียบ


อุณหภูมิ	ค่าความต่างสี	ปริมาณสารดัดแปรแคตไอออนิก(กรัมต่อลิตร)																	
		0.5			1			2			3			4			5		
		เหลือง	แดง	น้ำเงิน	เหลือง	แดง	น้ำเงิน	เหลือง	แดง	น้ำเงิน	เหลือง	แดง	น้ำเงิน	เหลือง	แดง	น้ำเงิน	เหลือง	แดง	น้ำเงิน
60	DL*	-2.69	-1.04	-1.00	-2.69	-1.62	-1.31	-1.95	-1.31	-2.03	-5.28	-1.56	-1.92	-3.01	-1.01	-2.32	-3.30	-1.39	-1.73
	Da*	0.17	-1.24	-0.50	0.08	-1.92	0.63	-0.51	-1.61	-0.66	1.54	1.32	-1.20	0.29	-0.94	-0.56	-0.84	-0.89	-1.69
	Db*	-0.90	0.83	1.04	-1.32	0.50	-0.14	-0.28	0.24	1.87	-5.59	0.60	2.55	-2.21	0.15	1.86	-3.89	0.75	2.92
	DE	2.84	1.82	1.53	3.00	2.56	1.46	2.04	2.09	2.84	7.84	2.13	3.41	3.74	1.39	3.03	5.17	1.81	3.79
70	DL*	-3.22	-2.55	-1.08	-2.54	-1.34	-1.50	-2.29	-2.81	-1.49	-2.76	-1.13	-1.91	-1.62	-2.19	-1.44	-3.06	-2.04	-1.66
	Da*	-0.72	-3.16	0.01	1.42	-0.80	0.43	-1.79	-1.85	0.26	-1.47	0.22	0.03	0.99	-0.70	0.48	-1.02	-1.17	0.37
	Db*	-3.32	0.03	0.79	-2.41	1.01	0.45	-2.00	1.42	0.85	-3.18	1.11	1.31	-1.13	1.97	0.69	-3.68	1.02	0.65
	DE	4.68	4.06	1.34	3.78	1.86	1.63	3.53	3.65	1.74	4.46	1.61	2.32	2.21	3.03	1.67	4.90	2.56	1.82
80	DL*	-2.88	-1.57	-1.48	-2.02	-2.15	-1.56	-3.13	-2.03	-1.34	-2.52	-2.22	-0.68	-1.94	-1.35	-0.73	-3.93	-2.01	-1.32
	Da*	0.47	-1.77	-0.09	0.23	-2.20	-0.05	1.99	-0.88	-0.43	0.79	-1.69	-0.09	0.76	-0.50	0.04	-3.60	-1.36	0.31
	Db*	-2.89	0.38	1.37	-1.44	0.53	1.53	-2.10	1.18	1.54	-1.86	0.26	0.61	-1.62	0.43	0.37	-4.55	1.07	0.69
	DE	4.11	2.40	2.01	2.49	3.12	2.18	4.26	2.51	2.09	3.23	2.80	0.92	2.64	1.51	0.82	6.75	2.65	1.52
90	DL*	-5.20	-2.62	-0.79	-4.85	-1.21	-1.99	-4.20	-2.55	-1.05	-3.57	-1.99	-1.65	-3.96	-1.28	-1.66	-4.28	-1.79	-0.20
	Da*	3.32	-2.23	-0.44	2.87	-1.85	0.43	2.18	-1.77	0.04	2.90	-2.19	0.35	2.64	-0.81	0.11	2.65	-0.47	-0.30
	Db*	-5.29	1.00	1.02	-4.86	-0.58	0.98	-4.68	1.22	0.71	-2.78	0.21	0.73	-4.23	0.83	0.92	-4.00	1.46	0.26
	DE	8.13	3.59	1.37	7.45	2.28	2.26	6.65	3.34	1.27	5.37	2.97	1.84	6.37	1.73	1.90	6.43	2.36	0.44
100	DL*	-4.65	-1.92	-1.87	-4.35	-1.64	-1.52	-4.11	-2.58	-2.02	-4.20	-1.98	-1.42	-4.91	-1.54	-1.46	-4.22	-2.54	-1.55
	Da*	2.35	-1.98	0.37	1.74	-0.77	0.15	2.94	-1.66	0.63	1.98	-1.20	0.13	3.09	-0.92	-0.05	2.35	-1.20	-0.03
	Db*	-5.15	0.54	1.07	-3.72	1.28	1.00	-3.20	1.56	0.58	-3.90	1.20	0.91	-4.96	0.92	1.05	3.17	1.82	1.16
	DE	7.33	2.81	2.19	5.98	2.22	1.83	5.98	3.44	2.19	6.07	2.61	1.69	7.63	2.02	1.80	5.78	3.35	1.93



รูปที่ 4.23 Opponent- type color scales สีเหลือง Navacron Yellow ACE บนเส้นใยพอลิเอสเตอร์ของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายดัดแปรเมื่ออุณหภูมิและปริมาณสารดัดแปรแคดไอออนิกเปลี่ยนไป



รูปที่ 4.24 Opponent- type color scales สีแดง Navacron Red ACE บนเส้นใยพอลิเอสเตอร์ของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายดัดแปรเมื่ออุณหภูมิและปริมาณสารดัดแปรแคดไอออนิกเปลี่ยนไป



รูปที่ 4.25 Opponent- type color scales สีน้ำเงิน Navacron Blue ACE บนเส้นใยพอลิเอสเตอร์ของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายดัดแปรเมื่ออุณหภูมิและปริมาณสารดัดแปรแคตไอออนิกเปลี่ยนไป

นำค่าในตารางที่ 4.9 มาแสดงตามความสัมพันธ์ในรูปที่ 4.23 พิจารณาที่สีเหลืองดิสเพอร์สที่ติดบนเส้นใยพอลิเอสเตอร์ของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายดัดแปรค่าความต่างสี (DE) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น แนวโน้มนี้เกิดขึ้นจะเกิดกับสีเหลืองดิสเพอร์สที่ติดบนเส้นใยพอลิเอสเตอร์ของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายดัดแปรเท่านั้น สีเหลืองดิสเพอร์สที่ติดบนเส้นใยพอลิเอสเตอร์ของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายดัดแปรมีความไวต่อสารดัดแปรแคตไอออนิกสูงกว่าสีแดงและน้ำเงินดิสเพอร์ส ที่ติดบนเส้นใยพอลิเอสเตอร์ของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายดัดแปร ตั้งเกิดได้จากการกระจายตัวของกราฟ Opponent- type color scales สีเหลืองที่ติดบนเส้นใยพอลิเอสเตอร์ของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายดัดแปรมีมากกว่าสีอื่น การกระจายตัวของตัวอย่างอยู่ในค่าที่เป็น  $-Db$  แสดงว่าตัวอย่างออกสีน้ำเงินกว่า และและมีค่า DL เป็นลบ แสดงว่ามีสีความเข้มกว่า สีที่ติดบนเส้นใยพอลิเอสเตอร์ของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายไม่ดัดแปรซึ่งตัวอย่างทั้งหมดเป็นไปในทางเดียวกัน

รูปที่ 4.24 เป็น Opponent- type color scales สีแดงที่ติดบนเส้นใยพอลิเอสเตอร์ของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายดัดแปร มีการกระจายของกลุ่มตัวอย่างน้อยกว่าสีเหลืองที่ติดบนเส้นใยพอลิเอสเตอร์ของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายดัดแปร ค่าความต่างสีโดยส่วนใหญ่้นน้อยกว่าสีน้ำเงินและสีเหลืองที่ติดบนเส้นใยพอลิเอสเตอร์ของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายดัดแปร กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีค่า  $Db$  เป็น บวก แสดงว่ามีสีเหลืองกว่า มีเพียงตัวอย่างเดียวที่มีค่า  $Db$  เป็นลบ คือ ดัดแปรด้วยสารดัดแปรแคตไอออนิกทีฟ ความเข้มข้น 1 กรัมต่อลิตร อุณหภูมิ 90 องศา

เซลเซียส และตัวอย่างทั้งหมดมีค่า DL เป็นลบ แสดงว่าสีมีความเข้มกว่าสีที่ติดบนเส้นใยพอลิเอสเตอร์ของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายไม่ดัดแปร

รูปที่ 4.25 เป็น Opponent- type color scales สีนํ้าเงินที่ติดบนเส้นใยพอลิเอสเตอร์ของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายดัดแปร กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีค่า Db เป็น บวก แสดงว่ามีเจดสีเหลืองกว่า มีเพียงตัวอย่างเดียวที่มีค่า Db เป็นลบ คือ ดัดแปรด้วยสารดัดแปรแคตไอออนิก ความเข้มข้น 2 กรัมต่อลิตร อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ตัวอย่างทั้งหมดมีค่า DL เป็นลบ แสดงว่าสีมีความเข้มกว่าสีที่ติดบนเส้นใยพอลิเอสเตอร์ของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายไม่ดัดแปร


สีที่ติดบนเส้นใยพอลิเอสเตอร์ของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายดัดแปรมีความเข้มกว่าสีที่ติดบนเส้นใยพอลิเอสเตอร์ของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายไม่ดัดแปรเล็กน้อยอาจเนื่องมาจากสารช่วยกระจายตัวที่ใช้ในสีดิสเพอร์สมีประจุลบ อิทธิพลของสารดัดแปรแคตไอออนิกดึงดูดให้สีดิสเพอร์สเข้าไปใกล้ผ้าใยพอลิเอสเตอร์และฝ้ายได้ดี แต่สีดิสเพอร์สจะไปอยู่ในบริเวณเส้นใยฝ้ายของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายดัดแปรส่วนใหญ่ จึงทำให้ไม่ค่อยมีผลกับความเข้มสีของเส้นใยพอลิเอสเตอร์ของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายดัดแปร ประกอบสารดัดแปรแคตไอออนิกไม่เกาะติดกับเส้นใยพอลิเอสเตอร์ จึงไม่มีผลกระทบโดยตรงกับสีดิสเพอร์สที่ติดบนเส้นใยพอลิเอสเตอร์ของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายดัดแปร

#### 4.5 ผลของอัตราส่วนวัสดุต่อนํ้า ต่อระดับความเข้มสีและปริมาณสีที่ผนึกติดกับผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายดัดแปร


อัตราส่วนวัสดุต่อนํ้าที่ใช้ในการดัดแปร คือ 1:10 ,1:20 และ 1:30 สารดัดแปรแคตไอออนิก 0.5,1,2,3,4 และ 5 กรัมต่อลิตร ดัดแปรที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส โซเดียมไฮดรอกไซด์ 1 กรัมต่อลิตร ใช้เวลาในการดัดแปร 20 นาที ย้อมสีร้อยละ 3 ของน้ำหนักผ้า ทั้งส่วนเส้นใยฝ้ายและเส้นใยพอลิเอสเตอร์ ด้วยสีรีแอทีฟ และ สีดิสเพอร์ส แสดงร้อยละความเข้มสีรีแอทีฟบนเส้นใยฝ้ายเมื่ออัตราส่วนวัสดุต่อนํ้าสารดัดแปรแคตไอออนิกรีแอทีฟเปลี่ยนไปไว้ในตารางที่ 4.10

ตารางที่ 4.10 ร้อยละความเข้มสีรีแอกทีฟบนเส้นใยฝ้ายของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายดัดแปร เมื่ออัตราส่วนวัสดุต่อน้ำและปริมาณสารดัดแปรแคตไอออนิกเปลี่ยนไป


ปริมาณสาร ดัดแปรแคตไอ อนิก (กรัมต่อลิตร)	Kayacelon React Yellow CN-ML			Kayacelon React Red CN-3B			Kayacelon React Blue CN-MG		
	1:10	1:20	1:30	1:10	1:20	1:30	1:10	1:20	1:30
0.5	295.63	367.3	382.5	320.64	248.1	300.15	245.96	304.86	325.8
1	325.21	396.01	445.3	375.19	459.69	525.14	311.76	345.54	384.22
2	371.83	494.75	510.4	476.97	535.75	608	294.76	359.97	389.11
3	423.32	478.3	511.3	519.4	555.64	579.82	315.03	392.34	415.08
4	416.03	434.73	493.2	575.74	586.46	615.2	320.52	385.15	455.61
5	393.26	405.83	485.1	599.01	573.94	601.09	330.15	410.37	482.01



รูปที่ 4.26 ความสัมพันธ์ร้อยละความเข้มสีเหลือง Kayacelon React Yellow CN-ML บนเส้นใยฝ้ายของ ผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายดัดแปร กับอัตราส่วนวัสดุต่อน้ำและสารดัดแปรแคตไอออนิก



รูปที่ 4.27 ความสัมพันธ์ร้อยละความเข้มข้นแดง Kayacelon React Red CN-3B บนเส้นใยผ้าของ  
ผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายคัดแปร กับอัตราส่วนวัสดุค่อน้ำและสารคัดแปรแคตไอออนิก



รูปที่ 4.28 ความสัมพันธ์ร้อยละความเข้มข้นน้ำเงิน Kayacelon React Blue CN-MG บนเส้นใยผ้าของ  
ผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายคัดแปร กับอัตราส่วนวัสดุค่อน้ำและสารคัดแปรแคตไอออนิก

พิจารณาที่ความเข้มข้นสารคัดแปรแคตไอออนิก 0.5 กรัมต่อลิตร เมื่ออัตราส่วนวัสดุค่อน้ำ เป็น 1:10 ,1:20 และ 1:30 มีร้อยละความเข้มข้นด้วยสีเหลืองรีเอกทีฟ 295.63, 367.3 และ 382.5

ตามลำดับ ย้อมด้วยสีแดงรีแอกทีฟ 320.64, 248.1 และ 300.15 ตามลำดับ ย้อมด้วยสีน้ำเงินรีแอกทีฟ 245.96, 304.86 และ 325.8 ตามลำดับ เห็นได้ว่าร้อยละความเข้มสีเพิ่มขึ้นเมื่ออัตราส่วนวัสดุต่อเพิ่มขึ้น ยกเว้นสีแดง ร้อยละความเข้มสีที่ อัตราส่วนวัสดุต่อ น้ำ 1:10 มีค่ามากที่สุด รองมาคือ อัตราส่วนวัสดุต่อ น้ำ 1:30 ส่วน อัตราส่วนวัสดุต่อ น้ำ 1:20 มีค่าน้อยที่สุด ที่ความเข้มข้นสารคัดแปร แคตไอออนิก 1 กรัมต่อลิตร เมื่ออัตราส่วนวัสดุต่อ น้ำ เป็น 1:10 ,1:20 และ 1:30 ย้อมสีเหลือง มีร้อยละความเข้มสี 325.21, 396.01 และ 445.3 ตามลำดับ ย้อมสีแดง มีร้อยละความเข้มสี 375.19, 459.69 และ 525.14 ตามลำดับ ย้อมสีน้ำเงิน มีร้อยละความเข้มสี 311.76, 345.54 และ 384.22 ตามลำดับ เห็นได้ว่าร้อยละความเข้มสีเพิ่มเมื่ออัตราส่วนวัสดุต่อ น้ำเพิ่มขึ้น มีแนวโน้มเดียวกันทั้งสีเหลือง สีแดง และสีน้ำเงิน ที่ความเข้มข้นสารคัดแปรแคตไอออนิก 2 กรัมต่อลิตรเมื่ออัตราส่วนวัสดุต่อ น้ำ เป็น 1:10 ,1:20 และ 1:30 ย้อมสีเหลือง มีร้อยละความเข้มสี 371.83, 494.75 และ 510.4 ตามลำดับ ย้อมสีแดง มีร้อยละความเข้มสี 476.97, 535.75 และ 608 ตามลำดับ ย้อมสีน้ำเงิน มีร้อยละความเข้มสี 294.76, 359.97 และ 389.11 ตามลำดับ ที่ความเข้มข้นสารคัดแปรแคตไอออนิก 3 กรัมต่อลิตรเมื่อ อัตราส่วนวัสดุต่อ น้ำ เป็น 1:10 ,1:20 และ 1:30 ย้อมสีเหลือง มีร้อยละความเข้มสี 423.32, 478.3 และ 511.3 ตามลำดับ ย้อมสีแดง มีร้อยละความเข้มสี 519.4, 555.64 และ 579.82 ตามลำดับ ตามลำดับ ย้อมสีน้ำเงิน มีร้อยละความเข้มสี 315.03, 392.34 และ 415.08 ตามลำดับ ที่ความเข้มข้น สารคัดแปรแคตไอออนิก 4 กรัมต่อลิตรเมื่ออัตราส่วนวัสดุต่อ น้ำ เป็น 1:10 ,1:20 และ 1:30 ย้อมสี เหลือง มีร้อยละความเข้มสี 416.03, 434.73 และ 493.2 ตามลำดับ ย้อมสีแดง มีร้อยละความเข้มสี 575.74, 586.46 และ 615.2 ตามลำดับ ย้อมสีน้ำเงิน มีร้อยละความเข้มสี 320.52, 385.15 และ 455.61 ตามลำดับ ที่ความเข้มข้นสารคัดแปรแคตไอออนิก 5 กรัมต่อลิตรเมื่ออัตราส่วนวัสดุต่อ น้ำ เป็น 1:10 ,1:20 และ 1:30 ย้อมสีเหลือง มีร้อยละความเข้มสี 393.26, 405.83 และ 485.1 ตามลำดับ ย้อมสีแดง มีร้อยละความเข้มสี 599.01, 573.94 และ 601.09 ตามลำดับ ย้อมสีน้ำเงิน มีร้อยละ ความเข้มสี 330.15, 410.37 และ 482.01 ตามลำดับ เห็นได้ว่าเมื่ออัตราส่วนวัสดุต่อ น้ำเพิ่มขึ้น ร้อย ละความเข้มสีจะเพิ่มขึ้น


จากรูปที่ 4.18, 4.19 และ 4.20 แสดงให้เห็นว่า เมื่ออัตราส่วนวัสดุต่อ น้ำเพิ่มขึ้น ร้อยละ ความเข้มสีจะเพิ่มขึ้น ซึ่งมีแนวโน้มเป็นไปในทางเดียวกันทั้ง 3 สี การเพิ่มขึ้นของร้อยละความเข้มสี อาจกล่าวได้ มีผลมาจาก อัตราส่วนสารคัดแปรแคตไอออนิกต่อ น้ำหนักผ้าเพิ่มขึ้น เนื่องจาก สารเคมีที่ใส่ลงไปจะเพิ่มตามอัตราส่วน L:R

เมื่อพิจารณาสีดิสเพอร์สที่ติดบนเส้นใยพอลิเอสเตอร์ของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้าย คัดแปร พบว่า ร้อยละความเข้มสีของทุกสีเมื่อเปรียบเทียบกับ ผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายไม่ คัดแปร มีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก จึงใช้การวัดความต่างของเพื่อวิเคราะห์ผล ซึ่งแสดงไว้ในตาราง ที่ 4.11




ตารางที่ 4.11 แสดงความต่างสีของสปีดิสเพอร์ส บนเส้นใยพอลิเอสเตอร์ของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายตัดแปรเมื่ออัตราส่วนวัสดุต่อน้ำและปริมาณสารคัดแปรแคตไอออนิกเปลี่ยนไป


ปริมาณสารคัดแปร แคตไอออนิก (กรัมต่อลิตร)	ค่า ความ ต่างสี	Navacron Yellow ACE			Navacron Red ACE			Navacron Blue ACE		
		1:10	1:20	1:30	1:10	1:20	1:30	1:10	1:20	1:30
0.5	DL*	-1.78	-2.63	-3.27	-1.55	-1.38	-2.09	-2	-0.73	-1.77
	Da*	-0.55	0.19	1.83	-2.45	-2.14	-2.64	-0.57	0.56	-0.7
	Db*	0.67	-0.95	-1.41	0.13	-0.03	0.29	1.74	-0.14	1.85
	DE	1.97	2.8	4	2.9	2.54	3.39	2.71	0.93	2.65
1	DL*	-2.65	-2.64	-2.14	-1.33	-1.21	-1.25	-3.22	-1.28	-1.3
	Da*	1.37	-1.45	0.14	-1.44	-1.58	-1.39	-1.3	-0.54	-0.39
	Db*	0.16	-3.66	-0.25	0.52	0.41	0.48	3.57	1.35	1.14
	DE	2.99	4.74	2.16	2.03	2.03	1.93	4.98	1.93	1.77
2	DL*	-0.99	-3.75	-2.1	-0.21	-1.08	-1.66	-3.22	-0.26	-0.66
	Da*	-0.17	-0.04	-0.12	0.02	-1.91	-2.23	1.3	0.28	-1.01
	Db*	0.1	-3.45	-0.41	-0.02	-0.17	-0.36	3.57	-0.55	1.16
	DE	1	5.09	2.14	0.22	2.2	2.8	4.98	0.67	1.67
3	DL*	-2.17	-2.16	-2.98	-0.43	-1.17	-1.81	-1.61	-1.81	-1.41
	Da*	-0.01	-0.17	0.42	-0.11	-1.42	-2.17	0.71	-0.32	0.04
	Db*	-1.03	-0.59	-2.01	-0.06	0.73	0.25	0.08	1.53	0.64
	DE	2.4	2.25	3.62	0.45	1.98	2.84	1.76	2.39	1.55
4	DL*	-0.7	-2.04	-4.86	-0.99	-1.78	-1.93	-1.51	-2.41	-2.91
	Da*	0.27	-0.34	1.49	-1.55	-1.68	-2.44	0.38	-0.86	0.14
	Db*	0.18	0.16	-4.73	0.23	0.84	-0.04	0.63	2.67	1.86
	DE	0.33	2.8	6.94	1.86	2.59	3.11	1.68	3.69	3.45
5	DL*	-3.94	-3.66	2.6	-1.1	-0.38	-3.05	-1.38	-2.03	-1.85
	Da*	1.24	0.35	-0.17	-1.63	-0.57	-2.64	0.85	-0.52	-0.63
	Db*	-3.49	-1.85	-0.81	0	-0.12	1.28	-0.09	1.69	1.6
	DE	5.41	4.11	2.73	1.97	0.7	4.23	1.62	2.69	2.52



รูปที่ 4.29 Opponent- type color scales สีเหลือง Navacron Yellow ACE บนเส้นใยพอลิเอสเตอร์ของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้าย เมื่ออัตราส่วนวัสดุค่อน้ำในการตัดแปรและปริมาณสารตัดแปรแคตไอออนิกเปลี่ยนไป



รูปที่ 4.30 Opponent- type color scales สีแดง Navacron Red บนเส้นใยพอลิเอสเตอร์ของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้าย เมื่ออัตราส่วนวัสดุค่อน้ำในการตัดแปรและปริมาณสารตัดแปรแคตไอออนิกเปลี่ยนไป



รูปที่ 4.31 Opponent- type color scales สีน้ำเงิน Navacron Blue ACE บนเส้นใยพอลิเอสเทอร์ของผ้าใยผสมพอลิเอสเทอร์และฝ้าย เมื่ออัตราส่วนวัสดุค่อนำในการตัดแปรและปริมาณสารตัดแปรแคตไอออนิกเปลี่ยนแปลงไป

จากรูปที่ 4.29-4.31 แสดง Opponent- type color scales ของ สีเหลือง Navacron Yellow ACE ,สีแดง Navacron Red ACE และสีน้ำเงิน Navacron Blue ACE บนเส้นใยพอลิเอสเทอร์เมื่ออัตราส่วนวัสดุค่อนำในการตัดแปรและสารตัดแปรแคตไอออนิกที่เปลี่ยนแปลงไป อธิบายถึง สีเหลือง Navacron Yellow ACE เมื่อย้อมผ้าเส้นใยผสมพอลิเอสเทอร์ที่ผ่านการตัดแปร สีที่ติดบนเส้นใยพอลิเอสเทอร์ มีค่า  $-DL$  ทั้งหมด แสดงว่า มีความเข้มกว่าสีเหลืองที่ติดบนเส้นใยพอลิเอสเทอร์ของผ้าใยผสมพอลิเอสเทอร์และฝ้ายไม่ตัดแปร สีแดง Navacron Red ACE และสีน้ำเงิน Navacron Blue ACE ก็มีพฤติกรรมเดียวกัน ความแตกต่างของเฉดสี เมื่อย้อม สีเหลือง Navacron Yellow ACE มีความต่างเฉดมากที่สุดสังเกตได้จากการกระจายตัวของจุดบนกราฟ โดยส่วนใหญ่จุดบนกราฟสีเหลือง Navacron Yellow ACE มีเฉดน้ำเงินกว่า เพราะมีค่า  $-Db$  สีแดง Navacron Red ACE จุดบนมีการกระจายตัวน้อยอธิบายได้ว่ามีความต่างสีน้อยเมื่อเทียบกับสีที่ติดบนเส้นใยพอลิเอสเทอร์ของผ้าใยผสมพอลิเอสเทอร์และฝ้ายไม่ตัดแปร จุดส่วนใหญ่เกาะกลุ่มกันอยู่ที่ ค่า  $-Da$  อธิบายได้ว่าเขียวกว่า สีที่ติดบนเส้นใยพอลิเอสเทอร์ของผ้าใยผสมพอลิเอสเทอร์และฝ้ายไม่ตัดแปรเล็กน้อย สีน้ำเงิน Navacron Blue ACE จุดบนกราฟเกาะกลุ่มกัน ส่วนใหญ่มีค่าเป็น  $+Db$  อธิบายได้ว่ามีเฉดเหลืองกว่าสีที่ติดบนเส้นใยพอลิเอสเทอร์ของผ้าใยผสมพอลิเอสเทอร์และฝ้ายไม่ตัดแปร อย่างไรก็ตามความต่างสีทั้งหมดมีค่าแตกต่างเพียงเล็กน้อย คือมีค่า  $DE$  ไม่เกิน 7


การเปลี่ยนแปลงของค่าความต่างสีบนเส้นใยพอลิเอสเทอร์ ของผ้าใยผสมพอลิเอสเทอร์และฝ้ายตัดแปร มีเพียงเล็กน้อย เนื่องจาก สารตัดแปรแคตไอออนิกไม่ได้เกาะติด กับเส้นใยพอลิเอสเทอร์เมื่อตัดแปรผ้าใยผสมพอลิเอสเทอร์และฝ้าย เพราะสารตัดแปรแคตไอออนิก ไม่มีหมู่ที่จะทำปฏิกิริยากับเส้นใยพอลิเอสเทอร์ จึงไม่มีผลกระทบโดยตรงกับสีดิสเพอร์สบนเส้นใยพอลิเอสเทอร์

#### 4.6 ผลของปริมาณสีต่อระดับความเข้มสีที่ผนึกติดกับผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายดัดแปร

กระบวนการย้อมผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายแบบขั้นตอนเดียว โดยปราศจากเกลือ จะย้อมสี ร้อยละ 1-4 ของน้ำหนักผ้า ทั้งส่วนเส้นใยฝ้ายและเส้นใยพอลิเอสเตอร์ สารดัดแปรแคตไอออนิก 0.5,1,2,3,4 และ 5 กรัมต่อลิตร ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส โซเดียมไฮดรอกไซด์ 1 กรัมต่อลิตร ใช้เวลาในการดัดแปร 20 นาที อัตราส่วนวัสดุต่อน้ำที่ใช้ในการดัดแปร คือ 1:20 ผลร้อยละความเข้มสีแสดงไว้ในตารางที่ 4.12


ตารางที่ 4.12 ร้อยละความเข้มสีรีแอกทีฟที่ติดบนเส้นใยฝ้าย ของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายดัดแปรเมื่อปริมาณสีและสารดัดแปรแคตไอออนิกรีแอกทีฟเปลี่ยนไป

สี	ปริมาณสารดัดแปรแคตไอออนิกรีแอกทีฟ (กรัมต่อลิตร)	ปริมาณสี (%owf)			
		1	2	3	4
	original	308.52	326.95	387.5	337.67
Kayacelon	0.5	323.3	311.83	367.3	195.08
React	1	399.38	316.55	396.01	252.04
Yellow	2	393.19	379.83	494.75	251.17
CN-ML	3	416.73	393.33	478.3	275.07
	4	414.39	357.69	434.73	251.61
	5	393.81	345.59	405.83	276.46
	original	628.31	752.84	904.92	669.45
Kayacelon	0.5	263.16	237.41	248.1	219.06
React	1	485.64	400.71	459.69	264.32
Red	2	626.27	452.67	535.75	298.89
CN-3B	3	617	462.53	555.64	321.96
	4	548.19	474.64	586.46	359.26
	5	636.09	588.87	573.94	346.25
	original	366.01	510.35	658.47	548.11
Kayacelon	0.5	229.97	180.93	304.86	160.63
React	1	271.39	296.09	345.54	219.84
Blue	2	429.11	319.75	359.97	290.24
CN-MG	3	462.85	360.56	392.34	285.43
	4	467.92	409.76	385.15	289.52
	5	437.88	392.09	410.37	291.03




รูปที่ 4.32 ความสัมพันธ์ร้อยละความเข้มสีเหลือง Kayacelon React Yellow CN-ML เมื่อเพิ่มปริมาณสีและสารดูดแปรแคตไอออนิกกรีแอกทีฟ

จากร้อยละความเข้มสีของสีเหลือง Kayacelon React Yellow CN-ML ที่ปริมาณสีต่างๆ จะเห็นว่าที่สีร้อยละ 3 ของน้ำหมักผ้า มีร้อยละความเข้มสีมากที่สุด เมื่อพิจารณาที่ความเข้มข้นสารดูดแปรแคตไอออนิกเดียวกัน นั่นคือมีอัตราการติดสีสูงกว่าปริมาณสีอื่น หากจะพิจารณาความสัมพันธ์ของสารดูดแปรแคตไอออนิกที่เหมาะสมกับปริมาณสี สามารถพิจารณาได้จากความสัมพันธ์ของค่าสะท้อนแสงของแต่ละสี โดยพิจารณาอัตราการเพิ่มขึ้นของ ค่า K/S ของแต่ละความเข้มสีที่ย้อม




รูปที่ 4.33 กราฟ แสดงความสัมพันธ์ค่า reflectance แต่ละช่วงความยาวคลื่น ของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายที่ไม่ผ่านการตัดแปร ย้อมในภาวะที่ปราศจากเกลือ




รูปที่ 4.34 กราฟ แสดงความสัมพันธ์ค่า reflectance แต่ละช่วงความยาวคลื่น ของ ผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายที่ไม่ผ่านการตัดแปร ย้อมในภาวะที่มีเกลือ

### สารตัดแปรแคตไอออนิก 0.5 กรัมต่อลิตร




รูปที่ 4.35 กราฟ แสดงความสัมพันธ์ค่า reflectance แต่ละช่วงความยาวคลื่นของผ้าใยผสมพอลิเอสเทอร์และ  
 ฝ้ายตัดแปรด้วยสารตัดแปรแคตไอออนิก 0.5 กรัมต่อลิตร ย้อมในภาวะที่ปราศจากเกลือ

### สารตัดแปรแคตไอออนิก 1 กรัมต่อลิตร




รูปที่ 4.36 กราฟ แสดงความสัมพันธ์ค่า reflectance แต่ละช่วงความยาวคลื่น ของผ้าใยผสมพอลิเอสเทอร์และ  
 ฝ้ายตัดแปรด้วยสารตัดแปรแคตไอออนิก 1 กรัมต่อลิตร ย้อมในภาวะที่ปราศจากเกลือ

### สารตัดแปรแคตไอออนิก 2 กรัมต่อลิตร



รูปที่ 4.37 กราฟ แสดงความสัมพันธ์ค่า reflectance แต่ละช่วงความยาวคลื่น ของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และ ฝ้ายตัดแปรด้วยสารตัดแปรแคตไอออนิก 2 กรัมต่อลิตร ย้อมในภาวะที่ปราศจากเกลือ


### สารตัดแปรแคตไอออนิก 3 กรัมต่อลิตร



รูปที่ 4.38 กราฟ แสดงความสัมพันธ์ค่า reflectance แต่ละช่วงความยาวคลื่น ของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และ ฝ้ายตัดแปรด้วยสารตัดแปรแคตไอออนิก 3 กรัมต่อลิตร ย้อมในภาวะที่ปราศจากเกลือ




### สารตัดแปรแคตไอออนิก 4 กรัมต่อลิตร



รูปที่ 4.39 กราฟ แสดงความสัมพันธ์ค่า reflectance แต่ละช่วงความยาวคลื่น ของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และ ฝ้ายตัดแปรด้วยสารตัดแปรแคตไอออนิก 4 กรัมต่อลิตร ย้อมในภาวะที่ปราศจากเกลือ

### สารตัดแปรแคตไอออนิก 5 กรัมต่อลิตร




รูปที่ 4.40 กราฟ แสดงความสัมพันธ์ค่า reflectance แต่ละช่วงความยาวคลื่น ของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และ ฝ้ายตัดแปรด้วยสารตัดแปรแคตไอออนิก 5 กรัมต่อลิตร ย้อมในภาวะที่ปราศจากเกลือ

จากรูปที่ 4.33-4.40 แสดงค่าสะท้อนของแสงในช่วงต่าง ๆ โดยหากมีค่าน้อยแสดงว่า ร้อยละ ความเข้มสีจะมาก พิจารณาที่ blank สีร้อยละ 4 ของน้ำหมักผ้า จะมีค่าสะท้อนแสงน้อยที่สุด นั่นคือ มีความเข้มมากที่สุด

เมื่อตัดแปรผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้าย สีที่ติดบนเส้นใยฝ้ายจะมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป โดยระดับร้อยละความเข้มสีจะมีค่าใกล้เคียงกันมากกว่าผ้าที่ข้อมด้วยกระบวนการย้อมเดิม (รูปที่ 4.32) พิจารณาผ้าที่ผ่านการตัดแปรด้วยสารตัดแปรแคตไอออนิกที่ความเข้มข้นเดียวกัน ข้อมด้วยสี ร้อยละ 4 ของน้ำหมักผ้า มีปริมาณค่าสะท้อนแสง (%R) ต่ำกว่าผ้าที่ข้อมด้วยสีร้อยละ 1, 2 และ 3 ของน้ำหมักผ้า จากความสัมพันธ์ของสมการที่ 3.1 นำมาแสดงดังรูปที่ 4.41


$$K/S = (1-R^2)/2R \dots\dots\dots 3.1$$



รูปที่ 4.41 ความสัมพันธ์ ระหว่างค่าK/S กับ เปอร์เซ็นต์สีและปริมาณสารตัดแปรแคตไอออนิกของสีเหลือง


Kayacelon React Yellow CN-ML

จากรูปที่ 4.41 ผ้าข้อมสีร้อยละ 4 ของน้ำหมักผ้า มีค่า K/S มากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบที่ ปริมาณสารตัดแปรแคตไอออนิกเดียวกัน หากปริมาณสารตัดแปรแคตไอออนิกสูงขึ้น การ เปลี่ยนแปลง ค่า K/S จะสูงขึ้น และเริ่มคงที่ ที่ 2 กรัมต่อลิตร โดยมีแนวโน้มไปในทางเดียวกันทุก ปริมาณสี




รูปที่ 4.42 ความสัมพันธ์ร้อยละความเข้มสีแดง Kayacelon React Red CN-3B เมื่อเพิ่มปริมาณและสารดูดแปรแคตไอออนิก

จากรูปที่ 4.42 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละความเข้มสี ที่ร้อยละ 1-4 ของน้ำหมักผ้าฝ้ายผสมพอลิเอสเทอร์และฝ้ายที่ผ่านการดูดแปรด้วยสารดูดแปรแคตไอออนิก 0.5 กรัมต่อลิตร ที่ระดับร้อยละ 1-4 ของน้ำหมักผ้า ร้อยละความเข้มสีใกล้เคียงกัน (เมื่อเปรียบเทียบกับ blank ที่ปริมาณสีเดียวกัน) เมื่อเพิ่มความเข้มข้นสารดูดแปรแคตไอออนิกขึ้น ที่ร้อยละ 1 ของน้ำหมักผ้า มีร้อยละความเข้มสีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และลดลงเล็กน้อย เมื่อสารดูดแปรแคตไอออนิกมีความเข้มข้น 3 กรัมต่อลิตร ผ้าที่ย้อมสี ร้อยละ 3 ของน้ำหมักผ้า มีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของร้อยละความเข้มสี เมื่อสารดูดแปรแคตไอออนิกเพิ่มขึ้น แต่มีอัตราการเพิ่มของค่าความเข้มน้อยกว่า ผ้าที่ย้อมสีร้อยละ 1 ของน้ำหมักผ้า เมื่อปริมาณสีเพิ่ม อัตราการเพิ่มขึ้นของร้อยละความเข้มสีจะน้อยลง โดยสังเกตจากความชันของกราฟ




รูปที่ 4.43 กราฟ แสดงความสัมพันธ์ค่า reflectance แต่ละช่วงความยาวคลื่น ของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และ  
ฝ้ายไม่ผ่านการตัดแปร ข้อมูลในสภาวะที่ปราศจากเกลือ




รูปที่ 4.44 กราฟ แสดงความสัมพันธ์ค่า reflectance แต่ละช่วงความยาวคลื่น ของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และ  
ฝ้ายไม่ผ่านการตัดแปร ข้อมูลในสภาวะที่มีเกลือ

### สารดัดแปรแคตไอออนิก 0.5 กรัมต่อลิตร




รูปที่ 4.45 กราฟ แสดงความสัมพันธ์ค่า reflectance แต่ละช่วงความยาวคลื่นของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และ  
 ฝ้ายดัดแปรด้วยสารดัดแปรแคตไอออนิก 0.5 กรัมต่อลิตร ย้อมในสภาวะที่ปราศจากเกลือ

### สารดัดแปรแคตไอออนิก 1 กรัมต่อลิตร




รูปที่ 4.46 กราฟ แสดงความสัมพันธ์ค่า reflectance แต่ละช่วงความยาวคลื่น ของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และ  
 ฝ้ายดัดแปรด้วยสารดัดแปรแคตไอออนิก 1 กรัมต่อลิตร ย้อมในสภาวะที่ปราศจากเกลือ

### สารตัดแปรแคตไอออนิก 2 กรัมต่อลิตร




รูปที่ 4.47 กราฟ แสดงความสัมพันธ์ค่า reflectance แต่ละช่วงความยาวคลื่น ของผ้าใยผสมพอลิเอสเทอร์และ  
ผ้ายัดแปรด้วยสารตัดแปรแคตไอออนิก 2 กรัมต่อลิตร ย้อมในภาวะที่ปราศจากเกลือ

### สารตัดแปรแคตไอออนิก 3 กรัมต่อลิตร




รูปที่ 4.48 กราฟ แสดงความสัมพันธ์ค่า reflectance แต่ละช่วงความยาวคลื่น ของผ้าใยผสมพอลิเอสเทอร์และ  
ผ้ายัดแปรด้วยสารตัดแปรแคตไอออนิก 3 กรัมต่อลิตร ย้อมในสภาวะที่ปราศจากเกลือ

**สารตัดแปรแคตไอออนิก 4 กรัมต่อลิตร**




รูปที่ 4.49 กราฟ แสดงความสัมพันธ์ค่า reflectance แต่ละช่วงความยาวคลื่น ของ ฟ้าไซผสมพอลิเอสเทอร์และ ฟ้ายัดแปรด้วยสารตัดแปรแคตไอออนิกที่ 4 กรัมต่อลิตร ย้อมในสภาวะที่ปราศจากเกลือ

**สารตัดแปรแคตไอออนิก 5 กรัมต่อลิตร**



รูปที่ 4.50 กราฟ แสดงความสัมพันธ์ค่า reflectance แต่ละช่วงความยาวคลื่น ของ ฟ้าไซผสมพอลิเอสเทอร์และ ฟ้ายัดแปรด้วยสารตัดแปรแคตไอออนิกที่ 5 กรัมต่อลิตร ย้อมในสภาวะที่ปราศจากเกลือ


จากรูปที่ 4.45-4.50 ผ้าที่ผ่านการตัดแปรด้วยสารตัดแปรแคตไอออนิกที่ความเข้มข้นเดียวกัน ผ้าที่ย้อมด้วยสีร้อยละ 3 ของน้ำหนักผ้า มีปริมาณค่าสะท้อนแสง (%R) ต่ำกว่าผ้าที่ย้อมด้วยสีร้อยละ 1, 2 และ 4 ของน้ำหนักผ้า จากความสัมพันธ์ตามสมการ 3.1 นำมาแสดงดังรูปที่ 4.51



รูปที่ 4.51 ความสัมพันธ์ ระหว่างค่าK/S กับ ปริมาณสีและสารตัดแปรแคตไอออนิก ของสีแดง Kayacelon React Red CN-3B

พิจารณาค่า K/S ของ ผ้าย้อมสีร้อยละ 4 ของน้ำหนักผ้า มีค่า K/S มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับที่ blank เมื่อปริมาณสารตัดแปรแคตไอออนิกเพิ่มขึ้นค่า K/S ของผ้าย้อมสีร้อยละ 3 ของน้ำหนักผ้า มีแนวโน้มสูงกว่าผ้าย้อมสีร้อยละ 4 ของน้ำหนักผ้า กล่าวได้ว่าการเปลี่ยนแปลงค่า K/S ของผ้าย้อมสีร้อยละ 4 ของน้ำหนักผ้า มีน้อยกว่าผ้าย้อมสีร้อยละ 3 ของน้ำหนักผ้า ทั้งนี้เนื่องจากความสามารถของสารตัดแปรแคตไอออนิก เมื่อปริมาณสีสูงเกินกว่าความสามารถของสารตัดแปรแคตไอออนิก ค่า K/S ของผ้าย้อมสีร้อยละ 4ของน้ำหนักผ้า จึงน้อยกว่าค่า K/S ของผ้าย้อมสีร้อยละ 3 ของน้ำหนักผ้า







รูปที่ 4.52 ความสัมพันธ์ร้อยละความเข้มข้นน้ำเงิน Kayacelon React Blue CN-MGเมื่อเพิ่มปริมาณสี และสารดูดซับแคตไอออนิก

ผ้าข้อมสีน้ำเงิน Kayacelon React Blue CN-MG ร้อยละ 1 ของน้ำหนักผ้า มีร้อยละความเข้มข้นมากกว่าข้อมด้วยสีน้ำเงิน ข้อมที่ร้อยละ 2, 3 และ 4 ของน้ำหนักผ้า แสดงว่า สารดูดซับแคตไอออนิกที่ฟมีประสิทธิภาพดีที่สุดในข้อมที่ร้อยละ 1 ของน้ำหนักผ้า ผ้าผ่านการดูดซับด้วยแคตไอออนิกที่ฟ 0.5 และ 1 กรัมต่อลิตร มีร้อยละความเข้มข้นเมื่อเปรียบเทียบกับ Blank สีร้อยละ 4 ของน้ำหนักผ้า ข้อมสีน้ำเงินสีร้อยละ 4 ของน้ำหนักผ้า มีร้อยละความเข้มข้นสูงขึ้น ตามระดับความเข้มข้นของสารดูดซับแคตไอออนิกที่ฟที่สูงขึ้น และจะคงที่ เมื่อดูดซับด้วยสารดูดซับแคตไอออนิกที่ฟตั้งแต่ 2-5 กรัมต่อลิตร พฤติกรรมดังกล่าวอาจเกิดจากปริมาณสีที่มากเกินไปกว่าความสามารถของสารดูดซับแคตไอออนิกที่ฟ อย่างไรก็ตามผ้าที่ผ่านการดูดซับด้วยสารดูดซับแคตไอออนิกที่ฟ ที่ระดับความเข้มข้นต่าง ๆ ข้อมด้วยสีน้ำเงินสีร้อยละ 2 และ 3 ของน้ำหนักผ้า มีร้อยละความเข้มข้นเพิ่มขึ้น เมื่อความเข้มข้นสารดูดซับแคตไอออนิกเพิ่มขึ้น

จากรูปที่ 4.54 พิจารณาที่ค่า original ซึ่งเป็นผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และผ้าที่ไม่ผ่านการดูดซับและข้อมในภาวะที่มีเกลือ ร้อยละความเข้มข้นเมื่อเทียบกับ blank มากที่สุด คือผ้าที่ข้อมสีร้อยละ 3 ของน้ำหนักผ้า มีระดับการผกผันคิดสีมากที่สุด สาเหตุคือ เมื่อพิจารณารูปที่ 4.53 กราฟแสดงค่าสะท้อนแสงแต่ละความยาวคลื่น blank สีร้อยละ 3 ของน้ำหนักผ้า เกือบจะทับ สีร้อยละ 2 ของน้ำหนักผ้าแสดงว่าระดับความเข้มข้นมีระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งสามารถอธิบาย ได้จากความสัมพันธ์ของสมการที่ 3.1 ซึ่งจะอธิบายอีกครั้งในรูปที่ 4.61




รูปที่ 4.53 กราฟ แสดงความสัมพันธ์ค่า reflectance แต่ละช่วงความยาวคลื่น ของ ผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และ ฝ้ายไม่คัดแปร ซ้อมในสภาวะที่ปราศจากเกลือ




รูปที่ 4.54 กราฟ แสดงความสัมพันธ์ค่า reflectance แต่ละช่วงความยาวคลื่น ของ ผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และ ฝ้ายไม่คัดแปร ซ้อมในสภาวะที่มีเกลือ

### สารดัดแปรแคดไอออนิก 0.5 กรัมต่อลิตร




รูปที่ 4.55 กราฟ แสดงความสัมพันธ์ค่า reflectance แต่ละช่วงความยาวคลื่น ของ ผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และ  
 ฝ้ายดัดแปรด้วยสารดัดแปรแคดไอออนิกที่ 0.5 กรัมต่อลิตร ย้อมในสภาวะที่ปราศจากเกลือ

### สารดัดแปรแคดไอออนิก 1 กรัมต่อลิตร




รูปที่ 4.56 กราฟ แสดงความสัมพันธ์ค่า reflectance แต่ละช่วงความยาวคลื่น ของ ผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และ  
 ฝ้ายดัดแปรด้วยสารดัดแปรแคดไอออนิกที่ 1 กรัมต่อลิตร ย้อมในสภาวะที่ปราศจากเกลือ

**สารตัดแปรแคตไอออนิก 2 กรัมต่อลิตร**




รูปที่ 4.57 กราฟ แสดงความสัมพันธ์ค่า reflectance แต่ละช่วงความยาวคลื่น ของ ผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และ ฟ้ายัดแปรด้วยสารตัดแปรแคตไอออนิกรีแอกทีฟ 2 กรัมต่อลิตร ย้อมในสภาวะที่ปราศจากเกลือ

**สารตัดแปรแคตไอออนิก 3 กรัมต่อลิตร**




รูปที่ 4.58 กราฟ แสดงความสัมพันธ์ค่า reflectance แต่ละช่วงความยาวคลื่น ของ ผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และ ฟ้ายัดแปรด้วยสารตัดแปรแคตไอออนิกรีแอกทีฟ 3 กรัมต่อลิตร ย้อมในสภาวะที่ปราศจากเกลือ

**สารดัดแปรแคตไอออนิก 4 กรัมต่อลิตร**




รูปที่ 4.59 กราฟ แสดงความสัมพันธ์ค่า reflectance แต่ละช่วงความยาวคลื่น ของ ผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และ  
 ฝ้ายดัดแปรด้วยสารดัดแปรแคตไอออนิก 4 กรัมต่อลิตร ย้อมในสภาวะที่ปราศจากเกลือ

**สารดัดแปรแคตไอออนิก 5 กรัมต่อลิตร**



รูปที่ 4.60 กราฟ แสดงความสัมพันธ์ค่า reflectance แต่ละช่วงความยาวคลื่น ของ ผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และ  
 ฝ้ายดัดแปรด้วยสารดัดแปรแคตไอออนิก 5 กรัมต่อลิตร ย้อมในสภาวะที่ปราศจากเกลือ



รูปที่ 4.61 ความสัมพันธ์ ระหว่างค่า K/S กับ ปริมาณสีและสารดัดแปรแคตไอออนิกของสีรีแอกทีฟสีน้ำเงิน

รูปที่ 4.54-4.60 นำมาสร้างความสัมพันธ์ตามสมการที่ 3.1 นำมาสร้างกราฟดังแสดงในรูป 4.61 ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ ค่า K/S ของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และผ้าที่ผ่านการดัดแปรด้วยสารดัดแปรแคตไอออนิก ย้อมด้วยสีน้ำเงิน ที่สีร้อยละ 1, 2, 3 และ 4 ของน้ำหนักผ้า จากกราฟแสดงให้เห็นว่า เมื่อความเข้มข้นของสารดัดแปรแคตไอออนิกรีแอกทีฟเพิ่มขึ้น ค่า K/S ของทุกปริมาณสีเพิ่มขึ้น

จากที่ได้เคยกล่าวไปข้างต้นแล้วว่า ระดับการติดสีของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และผ้าที่ผ่านการดัดแปรด้วยสารดัดแปรแคตไอออนิก จะเพิ่มขึ้นเมื่อความเข้มข้นของสารดัดแปรแคตไอออนิกเพิ่มขึ้น แต่จากพฤติกรรมของสีน้ำเงินรีแอกทีฟที่ย้อมด้วยสีร้อยละ 3 ของน้ำหนักผ้า นั้นมีความเข้มกว่าสีร้อยละ 4 ของน้ำหนักผ้า เนื่องจากระดับความสามารถของสารดัดแปรแคตไอออนิกมีขีดจำกัด


แต่เมื่อเปรียบเทียบระดับความแตกต่างระดับการสะท้อนแสงของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และผ้าที่ย้อมในภาวะที่มีเกลือที่สีร้อยละ 3 และ 4 ของน้ำหนักผ้า (original)(รูปที่ 4.54) มีความแตกต่างกันน้อยเช่นเดียวกัน แต่ ร้อยละความเข้มสีของ ผ้าที่ย้อมสีร้อยละ 4 ของน้ำหนักผ้า ก็ยังมีค่ามากกว่าสีร้อยละ 3 ของน้ำหนักผ้า

พิจารณาสีที่ติดบนเส้นใยพอลิเอสเตอร์ของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และผ้าดัดแปร การวิเคราะห์ผลการวิจัยด้วยค่า CIE ซึ่งแสดงในตารางที่ 4.13


ตารางที่ 4.13 ความแตกต่างของสีที่ติดบนเส้นใยพอลิเอสเตอร์ของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายตัดแปรเมื่อปริมาณสีและสารตัดแปรแคตไอออนิกรีแอกทีฟเปลี่ยนไป

		ไม่มีสารตัดแปรแคตไอออนิก						สารตัดแปรแคตไอออนิก														
		0.5		1		2		3			4			5								
		Yellow	Red	Blue	Yellow	Red	Blue	Yellow	Red	Blue	Yellow	Red	Blue	Yellow	Red	Blue	Yellow	Red	Blue	Yellow	Red	Blue
		ACE	ACE	ACE	ACE	ACE	ACE	ACE	ACE	ACE	ACE	ACE	ACE	ACE	ACE	ACE	ACE	ACE	ACE	ACE	ACE	ACE
1%	DL*	1.44	-0.94	-0.69	1.88	-2.24	-1.13	2.33	-3.18	-1.63	1.27	-2.94	-0.75	1.47	-2.14	0.07	2.1	-2.01	-1.37	1.14	-1.54	-1.31
	Da*	-3.44	0.58	0.003	-2.41	-0.51	-1.36	-3.72	-0.47	-1.73	-2.01	0.46	-1.94	-1.67	16.1	-1.97	-1.67	1.18	-1.36	-1.36	1.22	-0.79
	Db*	0.98	0.74	0.15	2.67	1.43	1.46	2.46	2.23	2.66	2.39	1.67	2.63	2.34	2.24	2.87	3.92	1.51	1.46	2.34	1.82	1.24
	DE	3.85	1.32	0.71	4.06	2.7	2.42	5.03	3.91	3.57	3.37	3.41	3.35	2.94	3.49	3.48	4.75	2.78	2.42	2.94	2.68	1.97
2%	DL*	-0.68	-0.31	-0.75	-1.78	-1.09	-0.22	-0.17	-3.54	-1.57	-1.36	-3.16	-1.56	1.2	-0.72	-1.08	0.58	-1.6	-1.62	-0.48	-0.51	-1.2
	Da*	-0.63	0.13	-0.62	-1.11	-1.81	-1.19	-3.98	-2.35	-1.01	-0.63	-2.44	-1.27	-4.62	-0.88	-1.15	-1.46	-1.45	-1.49	-1.45	-1	-1.46
	Db*	-1.06	-0.22	1.02	-2.55	-0.04	1.18	-2.88	1.42	1.9	-1.86	0.53	2.09	-2.19	0.055	1.73	0.17	-0.31	2.36	-1.67	0.14	2.02
	DE	1.4	0.4	1.41	3.3	2.11	1.7	4.92	4.48	2.66	2.38	4.03	2.9	5.25	1.14	2.34	1.58	2.18	3.23	2.26	1.13	2.77
3%	DL*	0.21	-0.52	-1	-2.69	-1.04	-1.00	-2.69	-1.62	-1.31	-1.95	-1.31	-2.03	-5.28	-1.56	-1.92	-3.01	-1.01	-2.32	-3.30	-1.39	-1.73
	Da*	-2.01	-0.09	-0.5	0.17	-1.24	-0.50	0.08	-1.92	0.63	-0.51	-1.61	-0.66	1.54	1.32	-1.20	0.29	-0.94	-0.56	-0.84	-0.89	-1.69
	Db*	-0.8	0.23	1.04	-0.90	0.83	1.04	-1.32	0.50	-0.14	-0.28	0.24	1.87	-5.59	0.60	2.55	-2.21	0.15	1.86	-3.89	0.75	2.92
	DE	2.17	0.57	1.53	2.84	1.82	1.53	3.00	2.56	1.46	2.04	2.09	2.84	7.84	2.13	3.41	3.74	1.39	3.03	5.17	1.81	3.79
4%	DL*	0.14	-1.04	-0.38	-2.21	-3.11	-1.36	-0.57	-1.14	-0.75	-2.03	-2.6	-1.11	-0.97	-0.44	-0.19	-1.15	-1.29	-1	-1.08	-1.11	-0.96
	Da*	-1.53	-2.25	0.17	-3.88	-5.82	-1.19	-3.76	-1.53	-1.04	-3.54	-2.79	-0.66	-4.09	-0.59	-0.69	-3.26	0.54	-0.59	-3.59	-0.96	-0.35
	Db*	-1.03	-2.37	-0.04	-3.97	-3.68	1.96	-2.67	0.95	0.98	-4.35	0.86	1.13	-3.36	-0.02	0.22	-2.91	1.11	1	-3.39	0.43	0.84
	DE	1.85	3.43	0.42	5.96	7.56	2.67	4.64	2.13	1.62	5.97	3.91	1.72	5.38	0.74	0.75	4.52	1.79	1.53	5.06	1.53	1.32

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย




รูปที่ 4.62 Opponent- type color scales สีเหลือง Navacron Yellow ACE ร้อยละ 1 ของน้ำหนักผ้า บนเส้นใยพอลิเอสเตอร์ของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายตัดแปรเมื่อความเข้มข้นสารคัดแปรแคตไอออนิกเปลี่ยนไป




รูปที่ 4.63 Opponent- type color scales สีเหลือง Navacron Yellow ACE ร้อยละ 2 ของน้ำหนักผ้า บนเส้นใยพอลิเอสเตอร์ของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายตัดแปรเมื่อความเข้มข้นสารคัดแปรแคตไอออนิกเปลี่ยนไป





รูปที่ 4.64 Opponent- type color scales ที่เหลือของ Navacron Yellow ACE ร้อยละ 3 ของน้ำหนักผ้าบนเส้นใยพอลิเอสเตอร์ของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายตัดแปรเมื่อความเข้มข้นสารคัดแปรแคตไอออนิกเปลี่ยนไป




รูปที่ 4.65 Opponent- type color scales ที่เหลือของ Navacron Yellow ACE ร้อยละ 4 ของน้ำหนักผ้าบนเส้นใยพอลิเอสเตอร์ของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายตัดแปรเมื่อความเข้มข้นสารคัดแปรแคตไอออนิกเปลี่ยนไป

จากรูปที่ 4.62-4.65 แสดง Opponent- type color scales สีเหลืองร้อยละ 1, 2, 3, และ 4 ของน้ำหนักผ้า ตามลำดับ ความต่างของสีดิสเพอร์สที่ ร้อยละ 1 ของน้ำหนักผ้า ผ้าที่ผ่านการตัดแปรด้วยสารตัดแปรแคตไอออนิก มีค่าเป็น +Db และ -Da แสดงว่า มีเฉดเหลืองและเขียวกว่าผ้าที่ไม่ผ่านการตัดแปร ความสว่างและความเข้มสามารถอธิบายได้ด้วย ค่า DL จากกราฟค่า DL ของผ้าที่ผ่านการตัดแปรทั้งหมดมีค่าเป็น +DL แสดงว่าผ้าที่ผ่านการตัดแปรด้วยสารตัดแปรแคตไอออนิกมีความสว่างกว่าผ้าที่ไม่ผ่านการตัดแปร


พฤติกรรมของสีเหลืองดิสเพอร์ส ร้อยละ 2 ของน้ำหนักผ้า ต่างจากร้อยละ 1 ของน้ำหนักผ้า จากรูปที่ 4.60 ตัวอย่างที่ผ่านการตัดแปรด้วยสารตัดแปรแคตไอออนิก ค่าความต่างสีเป็น -Da และ -Db แสดงว่าผ้าใยผสมพอลิเอสเทอร์และฝ้ายที่ผ่านการตัดแปรมีเฉดเขียวและน้ำเงินกว่าผ้าใยผสมพอลิเอสเทอร์และฝ้ายที่ไม่ผ่านการตัดแปร ตัวอย่างที่ผ่านการตัดแปรด้วยสารตัดแปรแคตไอออนิกที่ฟที่ 3 และ 4 กรัมต่อลิตร มีค่า DL เป็น 1.2 และ 0.58 ซึ่งมีค่าเป็นบวกแสดงว่ามีความสว่างกว่าผ้าใยผสมพอลิเอสเทอร์และฝ้ายที่ไม่ผ่านการตัดแปร และตัวอย่างที่ผ่านการตัดแปรด้วยสารตัดแปรแคตไอออนิกที่ฟที่ 1, 2 และ 5 กรัมต่อลิตร มีค่า DL เป็นลบแสดงว่ามีความเข้มกว่าผ้าใยผสมพอลิเอสเทอร์และฝ้ายที่ผ่านการตัดแปร

เมื่อย้อมผ้าใยผสมพอลิเอสเทอร์และฝ้ายที่ผ่านการตัดแปรด้วยสีดิสเพอร์ส ร้อยละ 3 ของน้ำหนักผ้า ความต่างสีเมื่อเปรียบเทียบกับสีที่ติดบนผ้าใยผสมพอลิเอสเทอร์และฝ้ายที่ไม่ผ่านการตัดแปร(รูปที่ 4.64) มีค่าเป็น -Db และ -DL แสดงว่าผ้าใยผสมพอลิเอสเทอร์และฝ้ายที่ผ่านการตัดแปร มีเฉดออกน้ำเงินและมีความเข้มกว่า ซึ่งเกิดกับตัวอย่างทั้งหมด ส่วนค่า Da มีทั้งเป็นบวกและลบ และมีบางตัวอย่าง ที่ทับแกนอธิบายได้ว่าความต่างของสีในเฉดเขียวและแดงแตกต่างกันน้อย แต่หากเพิ่มปริมาณสีที่ย้อมเป็นร้อยละ 4 ของน้ำหนักผ้า สีดิสเพอร์สที่ติดบนเส้นใยพอลิเอสเทอร์ของผ้าใยผสมพอลิเอสเทอร์และฝ้ายที่ผ่านการตัดแปรด้วยสารตัดแปรแคตไอออนิก มีเฉดสีเขียว และน้ำเงินกว่า สีผ้าใยผสมพอลิเอสเทอร์และฝ้ายที่ไม่ผ่านการตัดแปร เนื่องจากกราฟแสดงค่า Da และ Db เป็นลบ ทั้งมีค่า -DL หมายถึงสีผ้าใยผสมพอลิเอสเทอร์และฝ้ายที่ผ่านการตัดแปรเข้มกว่าผ้าที่ไม่ผ่านการตัดแปร


จากที่กล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่า ผ้าใยผสมพอลิเอสเทอร์และฝ้ายที่ผ่านการตัดแปรด้วยสารตัดแปรแคตไอออนิก เมื่อย้อมด้วยสีดิสเพอร์ส ที่ร้อยละ 2, 3, 4 และ 5 ของน้ำหนักผ้า สีเข้มกว่าผ้าใยผสมพอลิเอสเทอร์และฝ้ายที่ไม่ผ่านการตัดแปร แต่ระดับของความเข้มนั้นไม่มาก เป็นผลกระทบเพียงเล็กน้อยของสารตัดแปรแคตไอออนิกที่ทำให้เฉดแตกต่างไปจากเดิม ซึ่งสีเหลืองจะเป็นสีที่ ค่า DE มากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับสีแดงและสีน้ำเงิน




รูปที่ 4.66 Opponent- type color scales สีแดง Navacron Red ACE ร้อยละ 1 ของน้ำหนักผ้า บนเส้นใยพอลิเอสเตอร์ของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายตัดแปรเมื่อความเข้มข้นสารคัดแปรแคตไอออนิกเปลี่ยนไป



รูปที่ 4.67 Opponent- type color scales สีแดง Navacron Red ACE ร้อยละ 2 ของน้ำหนักผ้า บนเส้นใยพอลิเอสเตอร์ของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายตัดแปรเมื่อความเข้มข้นสารคัดแปรแคตไอออนิกเปลี่ยนไป




รูปที่ 4.68 กราฟ Opponent- type color scales สีแดง Navacron Red ACE ร้อยละ 3 ของน้ำหนักผ้า บนเส้นใยพอลิเอสเตอร์ของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายคัดแปรเมื่อความเข้มข้นสารคัดแปรแคตไอออนิกเปลี่ยนไป



รูปที่ 4.69 Opponent- type color scales สีแดง Navacron Red ACE ร้อยละ 4 ของน้ำหนักผ้า บนเส้นใยพอลิเอสเตอร์ของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายคัดแปรเมื่อความเข้มข้นสารคัดแปรแคตไอออนิกเปลี่ยนไป


จากรูปที่ 4.66-4.69 กราฟ Opponent- type color scales สีแดงบนเส้นใยพอลิเอสเตอร์ของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายตัดแปร ที่ร้อยละ 1, 2, 3 และ 4 ของน้ำหนักผ้า แสดงให้เห็นว่า ผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายที่ผ่านการตัดแปรด้วยสารตัดแปรแคตไอออนิก มีสีเข้มกว่าผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายที่ไม่ผ่านการตัดแปร ตัวอย่างทุกปริมาณสีที่ข้อมแสดงค่าเป็น  $-DL$  ทั้งหมด ส่วนเฉดสี จะมีพฤติกรรมต่างกัน โดยผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายผ่านการตัดแปรด้วยสีน้ำเงินดิสเพอร์สปริมาณร้อยละ 1 ของน้ำหนัก สีเฉดเหลืองกว่าผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายที่ไม่ผ่านการตัดแปร ส่วนที่ร้อยละ 2, 3 และ 4 ของน้ำหนักผ้า ผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายที่ผ่านการตัดแปรด้วยสารตัดแปรแคตไอออนิกมีสีเฉดเขียวกว่าผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายที่ไม่ผ่านการตัดแปร

จากกราฟ Opponent- type color scales ของสีแดง ค่า DE มีค่าน้อยกว่าสีเหลือง สังเกตได้จากการเกาะกลุ่มของจุดบนกราฟ และรัศมีวงกลมที่อยู่บนกราฟ



รูปที่ 4.70 Opponent- type color scales สีน้ำเงิน Navacron Blue ACE ร้อยละ 1 ของน้ำหนักผ้า บนเส้นใยพอลิเอสเตอร์ของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายตัดแปรเมื่อความเข้มข้นสารตัดแปรแคตไอออนิกเปลี่ยนไป





รูปที่ 4.73 Opponent- type color scales สีน้ำเงิน Navacron Blue ACE ร้อยละ 4 ของน้ำหนักผ้า เส้นใยพอลิเอสเตอร์ของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายตัดแปรเมื่อความเข้มข้นสารคัดแปรแคตไอออนิกเปลี่ยนแปลงไป

รูปที่ 4.70-4.73 แสดงกราฟ Opponent- type color scales ทั้ง 4 กราฟแสดงค่า  $+D_b$  และ  $-DL$  แสดงว่าสีบนเส้นใยพอลิเอสเตอร์ของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายที่ผ่านการตัดแปรมีเฉดออกแดง และเข้มกว่าสีบนเส้นใยพอลิเอสเตอร์ของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายไม่ตัดแปร มีเพียง 2 ตัวอย่างที่ตัดแปรด้วยสารคัดแปรแคตไอออนิกที่ 0.5 และ 2 กรัมต่อลิตร ย้อมสี ร้อยละ 3 ของน้ำหนักผ้า มีค่า  $-D_b$  แสดงว่ามีเฉดน้ำเงิน จากกราฟ Opponent- type color scales ของสีน้ำเงิน ค่า  $DE$  มีค่าน้อยกว่าสีเหลือง สังเกตได้จากการเกาะกลุ่มของจุดบนกราฟ และรัศมีวงกลมที่อยู่บนกราฟ

#### 4.7 ผลทดสอบความคงทนต่อแสง (Light fastness)

นำผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายที่ผ่านการตัดแปรด้วยสารคัดแปรแคตไอออนิก ผ่านการย้อมสีที่ ร้อยละ 3 ของน้ำหนักผ้า ไปทดสอบความคงทนต่อแสง ด้วยเครื่อง Xenon Weather Meter ผลที่ได้นำไปเปรียบเทียบกับความคงทนของสีต่อแสงของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้าย ที่ย้อมด้วยกระบวนการย้อมปกติ (original) และผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายที่ไม่ผ่านการตัดแปรย้อมในภาวะที่ไม่มีเกลือ (Blank) เพื่อศึกษาผลกระทบของสารคัดแปรแคตไอออนิกต่อความคงทนของสีต่อแสง ทั้งนี้เนื่องจากเป็นที่ทราบกันทั่วไปว่าสารที่มีประจุบวกมักแสดงพฤติกรรมเป็นตัวเร่งในการสลายตัวของสีเมื่อสัมผัสแสงแดด

ผลการทดสอบความคงทนต่อแสงด้านเส้นใยฝ้ายของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายดัดแปร แสดงในตารางที่ 4.14 จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า เมื่อดัดแปรผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายด้วยสารดัดแปรแคตไอออนิก ความคงทนของสีต่อแสงจะลดลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งสีแดงมีระดับความคงทนต่อแสงต่ำที่สุด

ตารางที่ 4.14 ผลการทดสอบความคงทนต่อแสง ของสี

	เหลือง	แดง	น้ำเงิน
blank	3-4	2-3	3-4
original	4	3-4	3
0.5	2	2	1-2
1	2	1-2	2
2	2	1-2	2
3	2	1-2	2
4	2	1-2	2
5	2	1-2	2

โดย ให้ระดับ

- 5 คือ ดีมาก
- 4 คือ ดี
- 3 คือ ปานกลาง
- 2 คือ แย่
- 1 คือ แย่มาก

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



## บทที่ 5

### สรุปผลการทดลอง และข้อเสนอแนะ

จากผลการวิจัย ได้ศึกษาผลการดัดแปรผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้าย ด้วยสารดัดแปร แคตไอออนิก ก่อนทำการย้อมเพื่อเพิ่มความสามารถให้การรับสีของรีแอกทีฟบนเส้นใยฝ้ายของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายในภาวะปราศจากเกลือ โดยการกระบวนการย้อมแบบแช่ในขั้นตอนเดียว ผลการดูดติดสีของรีแอกทีฟของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้าย พบว่าร้อยละความเข้มสีสูงขึ้นตามความเข้มข้นของสารดัดแปรที่ใช้ แสดงว่า สารดัดแปรชนิดนี้ติดอยู่บนเส้นใยฝ้าย และทำหน้าที่ดูดสีย้อมให้แพร่เข้าไปในเส้นใย โดยอาศัยแรงดึงดูดระหว่างประจุบวกของสารดัดแปรแคตไอออนิกที่ผนึกอยู่บนเส้นใย กับประจุสีของรีแอกทีฟ ปริมาณการผนึกติดของสีของรีแอกทีฟบนเส้นใยฝ้ายของผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้าย เมื่อย้อมด้วยสีเหลืองรีแอกทีฟ สารดัดแปรแคตไอออนิกมีประสิทธิภาพดีกว่าเกลือ เมื่อย้อมด้วยสีแดงรีแอกทีฟ สารแคตไอออนิกมีประสิทธิภาพต่ำกว่าเกลือ เมื่อย้อมสีน้ำเงิน สารดัดแปรแคตไอออนิกมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับเกลือ สารดัดแปรแคตไอออนิกมีขีดจำกัดการดูดซึมสีย้อม เมื่อย้อมปริมาณสีสูงขึ้นปริมาณสีรีแอกทีฟ ที่ผนึกติดบนเส้นใยฝ้ายมีแนวโน้มสูงขึ้นจนถึงระดับที่คงที่

สารดัดแปรแคตไอออนิก เมื่อดัดแปรกับผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้าย ผลกระทบของสารดัดแปรแคตไอออนิกต่อสีดิสเพอร์ส ทำให้เจดสีบนเส้นใยพอลิเอสเตอร์ของใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายดัดแปร เปลี่ยนไป แต่ไม่ได้ทำให้ความเข้มของสีลดลง เมื่อเทียบกับผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายที่ย้อมด้วยกระบวนการปกติ โดยเจดสีจะเปลี่ยนไปมากขึ้นเมื่อปริมาณความเข้มข้นของสารดัดแปรแคตไอออนิกมากขึ้น สาเหตุเนื่องจากสีดิสเพอร์สเป็นสีที่ไม่มีประจุ สารดัดแปรแคตไอออนิกจึงไม่ส่งผลการย้อมกับเส้นใยพอลิเอสเตอร์ แต่เจดเปลี่ยนไปอาจเนื่องจาก สารดัดแปรแคตไอออนิกไปกีดกันสีของดิสเพอร์สให้เข้าไปภายในเส้นใยพอลิเอสเตอร์ได้ไม่ดีเท่าเดิม

ผลความคงทนของสีต่อแสง เมื่อดัดแปรด้วยสารดัดแปรแคตไอออนิก มีผลทำให้ความคงทนของสีรีแอกทีฟต่อแสงลดลง สาเหตุอาจเนื่องมาจากผลของหมู่ประจุบวกซึ่งทราบกันทั่วไปว่าเป็นหมู่เร่งการสลายตัวของสีภายใต้สภาวะแสง แต่ไม่มีผลกระทบต่อความคงทนต่อแสงของสีดิสเพอร์ส

ข้อเสนอแนะ จากผลการทดลองสารดัดแปรแคตไอออนิก ผลต่อสีดิสเพอร์ส ทำให้เปลี่ยนสีเจดไปจากเดิม ในงานวิจัยได้ศึกษากับกลุ่มสีดิสเพอร์สเพียงกลุ่มเดียว ซึ่งเป็นกลุ่มสีที่มีความสามารถในการย้อมดี หากเปลี่ยนกลุ่มสีดิสเพอร์สเป็นชนิดอื่นจึงน่าจะมีผลกระทบของสารดัดแปรแคตไอออนิกด้วย

กระบวนการย้อมสีผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายในขั้นตอนเดียว มีใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอมานาน แต่การย้อมในระดับสีเข้มยังไม่เป็นที่นิยม เนื่องจากต้นทุนของสีรีแอกทีฟสูง สารดัด

แปรที่ใช้ในการวิจัยหากมีการพัฒนาให้สามารถข้อมได้ทุกกลุ่มสีก็จะสามารถช่วยให้ลดข้อด้อยในส่วนนี้ได้

สารตัดแปรแคตไอออนิก มีผลโดยตรงกับความคงทนต่อแสงของสี ซึ่งเป็นคุณภาพสำคัญของวัสดุสิ่งทอ ระดับของผลการทดสอบความคงทนต่อแสงของสี เมื่อตัดแปรด้วยสารตัดแปรแคตไอออนิกไม่สามารถข้อมรับได้เมื่อใช้ในอุตสาหกรรมจริง ซึ่งเป็นข้อด้อยของสารตัดแปรแคตไอออนิก



สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## รายการอ้างอิง

1. Kristin M. Cannon and perter J. Hauser, North, Color Assessment of Cationic Cotton Dyed with Fiber Reactive Dyes, AATCC REVIEW J., V.3 no.5 (May 2003) p.21-3
2. Hinks, David; Burkinshaw, Stephen M.; Lewis, David M. AATCC REVIEW J., V.1 no.5 (May 2001) p.43-6
3. <http://cse.nias.affrc.go.jp/katohiro/pro1.htm>
4. Hiroshi Kato\* and Tamako Hata, Journal of Insect Biotechnology and Sericology, 71(3), 161-166. 20025.
5. <http://www.dow.com/webapps/lit/litorder.asp?filepath=quat/pdfs/noreg/123->
6. D.M. Soignet, R.J. Berni, and R.R. Bernerito, Text. Res.J., 36(1996) 987.
7. D.M. Soignet, R.R. Bernerito, and J.B. Mckelevy, J. appl. Polymer Sci, 11(1967) 1155.
8. A. Hebeish and A. Higazy, Amer. Dyestuff. Rep 77(1988)34.
9. W. Tsjui et.al, J. Appl. Polymer. Sci, 32(5)(1986)5175.
10. [http://www.kotani-chemical.co.jp/en/02\\_sensyoku02.html](http://www.kotani-chemical.co.jp/en/02_sensyoku02.html)
11. พูลศิริ รัตนนิยม, การคัดแปรผ้าฝ้ายด้วยสารประกอบแคตไอออนิกในการฟอกเพื่อเพิ่มการรับสีย้อมสีรีแอคทีฟ, วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต. ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.
12. นางสาว พัชรี ลาภสุริยกุล, การคัดแปรผ้าฝ้ายด้วยแคตไอออนิกรีแอคทีฟพอลิเมอร์ในการฟอกเพื่อเพิ่มการรับสีย้อมรีแอคทีฟ, วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต, ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.
13. [http://www.findarticles.com/p/articles/mi\\_qa4025/is\\_200401/ai\\_n9375267/pg\\_2](http://www.findarticles.com/p/articles/mi_qa4025/is_200401/ai_n9375267/pg_2)
14. รองศาสตราจารย์ ดร. วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา, วิทยาศาสตร์เส้นใย, พิมพ์ครั้งที่ 2, โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15. John Shore, Cellulosics Dyeing. Society of Dyers and Colourists, 1995 (UK)
16. ประเสริฐ ด่านธารงกุล, เทคโนโลยีการผลิตเส้นใย, ภาควิชาสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ทุมธานี
17. กาวิ ศรีภูถกิจ, หลักการย้อมสีสิ่งทอ ตอนที่ 8, นิตยสารคัลเลอร์เวย์ Vol 8, 2002
18. ดร. อภิชาติ สนธิสมบัติ, กระบวนการทางเคมีสิ่งทอ 2, ภาควิชาสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ทุมธานี, 2543.

19. John Shore, Colorants and auxiliaries Volume 2. Society of Dyers and Colourists, 1990 .  
(UK)
20. Joonseok Koh, Alkali-hydrolysis Kinetic of alkali-clearable azo disperse dyes containing a fluorosulphonyl group and fastness properties on PET/cotton blends, Dye and Pigment Volume 64 , 2005
21. Sakamoto Yakuin Kogyo Co.,Ltd.htm
22. D.M. Lewis and K.A. Mclroy, Modification of Cotton with Nicotinoyl Thioglycollate to Improve its Dyeability, Dye and Pigment Volume 35,1997
23. Sorapong Janhom, Peter Griffiths, Ruangsri Watanesk and Surasak Watanesk, Enhancement of lac dye adsorption on cotton fibres by poly(ethyleneimine), Dye and Pigment Volume 63,2004
24. P.J. Broadbent, D.M. Lewis, Modification of cotton cellulose with sodium benzoylthioglycollate and its effect in its dyeability with disperse dyes : Part 1 : synthesis and characterization of sodium benzoylthioglycollate, Dye and Pigment Volume 43,1999
25. Peter E Froehling, Dendrimer and dyes areview , Dye and Pigment Volume 48,2001
26. S.M. Burkinshaw, M Mignanelli , P.E. Froehling , M.J. Bide ,The use of dendrimers to modify the dyeing Behaviour of reactive on cotton, Dye and Pigment Volume 47,2000
27. D.M. Lewis and K.A. Mclroy. The chemical modification of cellulosic fibres to enhance dyeability. Rev. Prog . Coloration Volume 27,1997
28. M. Hartmann. Cellulose Ethers. USP 1, 777,970 (1930)
29. E.A. El-alfy, S.S. Aggour , M.H. Mardini, and A. Hebeish. Amer. Dyestuff Rep. Volume 76,1986
30. X.P.Lei and D.M. Lewis. Dye Pigment. Volume 16, 1991
31. G.E.Evans, J . Shore, and C.V. Stead. J.S.D.C. Volume 100,1984
32. A. Waly, R Rafia, M.H. El-Rafie, and A. Hebeish. Amer. Dyestuff Rep. Volume 79,1990
- 33.S.M. Burkinshaw , X.P. Lei, and D.M. Lewis. J.S.D.C. volume 105,1989
34. A. Kawabata, J.A. Taylor, The effect of reactive dye upon the uptake and anti bacterial action of poly(hexamethylene biguanide) on cotton dyed with  $\beta$ -Sulphatoethylsulphonyl reactive dyes, Dye Pigment. Volume 68, 2006
35. M.Sakamoto, Y. Yamada, N. Oijma, and H . Tonami. Journal of Applied Polymer Science .

Volume 17,1973

36. ปภชาติดา พรสุริยะศักดิ์, การดัดแปรเส้นใยเซลลูโลสโดยวิธีทางเคมีเพื่อปรับปรุงการยึดติดของสีรีเอกทีฟ, วิทยานิพนธ์ปริญญาามหาบัณฑิต, ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540




สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ภาคผนวก

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-ผลความคงทนต่อแสงของสี Kayacelon React Yellow CNML เมื่อย้อมผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายตัดแปร



blank

original

0.5 กรัมต่อลิตร

1 กรัมต่อลิตร

2 กรัมต่อลิตร

3 กรัมต่อลิตร

4 กรัมต่อลิตร

5 กรัมต่อลิตร

-ผลความคงทนต่อแสงของสี Kayacelon React Red CN3B เมื่อย้อมผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายดัดแปร



blank

original

0.5 กรัมต่อลิตร

1 กรัมต่อลิตร

2 กรัมต่อลิตร


3 กรัมต่อลิตร

4 กรัมต่อลิตร

5 กรัมต่อลิตร



-ผลความคงทนต่อแสงของสี Kayacelon React Blue CNMG เมื่อข้อมผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และฝ้ายดัดแปร



## ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นางสาวพวงแก้ว ชาวโพรงพาง เกิดเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2523 สำเร็จการศึกษา  
ระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ จากภาควิชาสิ่งทอ คณะ  
วิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล คลอง 6 ปีการศึกษา 2544 หลังจากนั้น  
เข้าทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต ณ บริษัทยูไนเต็ดเท็กไทล์มิลล์ จำกัด จนกระทั่งปีพ.ศ. 2547 เข้า  
ศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์และ  
เทคโนโลยีสิ่งทอ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำเร็จ  
การศึกษาในภาคปลายของปีการศึกษา 2548 รวมระยะเวลาในการศึกษา 2 ปี



สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย