

## บทที่ 5

### กรณีศึกษาและการวิเคราะห์ผล

งานวิจัยฉบับนี้ได้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดชนิดและความหนาของฟิล์มพอลิเมอร์แต่ละชนิดเพื่อนำมาทำเป็นฟิล์มพอลิเมอร์แบบหลายชั้นที่มีค่าความสามารถในการซึมผ่านรวมของก๊าซตามความต้องการสำหรับการจัดเก็บผักและผลไม้ภายในบรรจุภัณฑ์แบบบรรยากาศดัดแปร (MAP) โดยมีหัวข้อในการศึกษาดังนี้

5.1 การตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรม

5.2 การศึกษาผลกระทบของการเลือกฟิล์มพอลิเมอร์ที่มีค่าความสามารถในการซึมผ่านของก๊าซต่าง ๆ กันต่อการออกแบบฟิล์มพอลิเมอร์แบบหลายชั้นที่มีค่าความสามารถในการซึมผ่านรวมของก๊าซออกซิเจน และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตามต้องการ

5.3 การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นสำหรับการออกแบบฟิล์มพอลิเมอร์แบบหลายชั้นที่ใช้ในการการจัดเก็บผักและผลไม้ภายใต้บรรจุภัณฑ์แบบบรรยากาศดัดแปร

#### 5.1 การตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรม

โปรแกรมต้องคำนวณค่าตัวแปรต่าง ๆ ตามสมการต่อไปนี้

5.1.1 อัตราการหายใจชนิดมีการยับยั้งแบบอันคอมเพทิทีฟ

$$R_{O_2} = \frac{a_o b_o p_{O_2}}{1 + a_o p_{O_2} + a_{o_i} p_{O_2} p_{CO_2}} \quad (3.7)$$

$$R_{CO_2} = R_{O_2} RQ \quad (3.8)$$

5.1.2 อัตราการหายใจตามสมการอาร์เรเนียส (Arrhenius equation)

$$R_{CO_2} = R_{CO_2}^* \exp\left(-\frac{E_R}{RT}\right) \quad (2.3)$$

$$R_{O_2} = \frac{R_{CO_2}}{RQ}$$

$$R_{O_2} = \left[ \frac{a_o b_o p_{O_2}}{1 + a_o p_{O_2} + a_{o_i} p_{O_2} p_{CO_2}} \right]_{ref} \exp\left[ \frac{-E_R}{R} \left( \frac{1}{T} - \frac{1}{T_{ref}} \right) \right] \quad (3.9)$$

5.1.3 ความดันย่อยของก๊าซออกซิเจน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และไอน้ำภายใน  
บรรจุภัณฑ์แบบบรรยากาศดัดแปรที่สภาวะคงตัว

$$p_{O_2}^{pkg} = \left[ \frac{0.79}{1 - \frac{V_{O_2}}{V} - \frac{V_{CO_2}}{V}} + \frac{RH^{pkg}}{100} p_{H_2O}^{sat} \right] \frac{V_{O_2}}{V} \quad (5.1)$$

$$p_{CO_2}^{pkg} = \left[ \frac{0.79}{1 - \frac{V_{O_2}}{V} - \frac{V_{CO_2}}{V}} + \frac{RH^{pkg}}{100} p_{H_2O}^{sat} \right] \frac{V_{CO_2}}{V} \quad (5.2)$$

$$p_{H_2O}^{pkg} = \frac{RH^{pkg}}{100} p_{H_2O}^{sat} \quad (3.16)$$

5.1.4 อัตราการคายน้ำ

$$m = k(p_{H_2O}^{pro} - p_{H_2O}^{pkg}) \quad (3.11)$$

$$p_{H_2O}^{pro} = p_{H_2O}^{sat} = -5800T^{-1} + 1.391 - 0.04864T \\ + 0.00004176T^2 - 0.00000001445T^3 + 6.545\ln(T) \quad (2.6)$$

5.1.5 ค่าความสามารถในการซึมผ่านรวมของก๊าซออกซิเจน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และไอน้ำ  
ที่ต้องการ

$$P_{O_2} = \frac{R_{O_2} WX}{A(p_{O_2}^{ext} - p_{O_2}^{pkg})} \quad (3.4)$$

$$P_{CO_2} = - \frac{R_{CO_2} WX}{A(p_{CO_2}^{ext} - p_{CO_2}^{pkg})} \quad (3.5)$$

$$P_{H_2O} = - \frac{mWX}{A(p_{H_2O}^{ext} - p_{H_2O}^{pkg})} \quad (3.6)$$

5.1.6 ค่าความสามารถในการซึมผ่านของก๊าซและไอน้ำของพอลิเมอร์ที่อุณหภูมิต่าง ๆ

$$P = P_o \exp\left(-\frac{E_p}{RT}\right) \quad (3.23)$$

5.1.7 ค่าความสามารถในการซึมผ่านรวมของก๊าซและไอน้ำของบรรจุภัณฑ์พอลิเมอร์แบบหลายชั้น

$$P_T = \frac{x_T}{\frac{x_1}{P_1} + \frac{x_2}{P_2} + \dots + \frac{x_n}{P_n}} \quad (5.3)$$

5.1.8 ค่าสัมประสิทธิ์ฟังก์ชันวัตถุประสงค์ (objective function) และฟังก์ชันข้อจำกัด (constraint function)

$$\text{สัมประสิทธิ์ฟังก์ชันวัตถุประสงค์} \quad 0.00000254A_i p_i c_i \quad (5.4)$$

$$\text{สัมประสิทธิ์ฟังก์ชันข้อจำกัดของ } P_{O_2} \text{ เท่ากับ } \frac{1}{P_{O_2,i}} \quad (5.5)$$

$$\text{สัมประสิทธิ์ฟังก์ชันข้อจำกัดของ } P_{CO_2} \text{ เท่ากับ } \frac{1}{P_{CO_2,i}} \quad (5.6)$$

$$\text{สัมประสิทธิ์ฟังก์ชันข้อจำกัดของ } P_{H_2O} \text{ เท่ากับ } \frac{1}{P_{H_2O,i}} \quad (5.7)$$

$$\text{ค่าคงที่ด้านขวามือของฟังก์ชัน } P_{O_2} \text{ เท่ากับ } \frac{x_T}{P_{O_2,T}} 100 \quad (5.8)$$

$$\text{ค่าคงที่ด้านขวามือของฟังก์ชัน } P_{CO_2} \text{ เท่ากับ } \frac{x_T}{P_{CO_2,T}} 100 \quad (5.9)$$

$$\text{ค่าคงที่ด้านขวามือของฟังก์ชัน } P_{H_2O} \text{ เท่ากับ } \frac{x_T}{P_{H_2O,T}} 100 \quad (5.10)$$

ดังนั้นเพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องสำหรับสมการต่าง ๆ ในโปรแกรมจึงทำการตรวจสอบค่าตัวแปรต่าง ๆ ที่คำนวณจากโปรแกรมโดยเทียบกับผลการคำนวณด้วยเครื่องคิดเลข

5.1.9 การทดสอบโปรแกรมการคำนวณ

ในการทดสอบโปรแกรมการคำนวณเพื่อเป็นการหวนสอบผลการคำนวณของโปรแกรม โดยการใช้ตัวอย่างข้อมูลการจัดเก็บผลึกวี น้ำหนัก 0.36 kg อัตราการใช้ก๊าซออกซิเจนเท่ากับ 3.058 ml kg<sup>-1</sup> hr<sup>-1</sup> ค่า RQ เท่ากับ 1 อุณหภูมิการจัดเก็บเท่ากับ 278.15 K พื้นที่ผิวฟิล์มพอลิเมอร์เท่ากับ 250 cm<sup>2</sup> ความหนาของฟิล์มพอลิเมอร์เท่ากับ 0.5906 mil เมื่อใช้ฟิล์มพอลิเมอร์ RMF61 เป็นบรรจุภัณฑ์ฟิล์มพอลิเมอร์ซึ่งมีค่าความสามารถในการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจนและก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์เท่ากับ 0.0134 และ 0.0803 ml mil cm<sup>-2</sup> hr<sup>-1</sup> atm<sup>-1</sup> ตามลำดับ ทำให้มีก๊าซออกซิเจนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในสภาวะคงตัวเท่ากับร้อยละ 1.96 และ 3.86 โดยปริมาตรตามลำดับ [17]

จากการนำข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ไปใช้เป็นข้อมูลป้อนเข้าซึ่งได้แก่ ชนิดผลไม้ น้ำหนักผลไม้ อัตราการใช้ก๊าซออกซิเจน ค่า RQ อุณหภูมิการจัดเก็บ พื้นที่ผิวฟิล์มพอลิเมอร์ ความหนาของฟิล์มพอลิเมอร์ และร้อยละโดยปริมาตรของก๊าซออกซิเจนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ต้องการในสภาวะคงตัวให้กับโปรแกรมเพื่อทำการทวนสอบการคำนวณของโปรแกรม พบว่าโปรแกรมสามารถคำนวณค่าความสามารถในการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เท่ากับ 0.0134 และ 0.0803 ml mil cm<sup>-2</sup> hr<sup>-1</sup> atm<sup>-1</sup> ตามลำดับซึ่งตรงกับค่าความสามารถในการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของฟิล์มพอลิเมอร์ RMF61 แสดงว่าโปรแกรมสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง

#### 5.1.10 ความถูกต้องของโปรแกรมโหรา (Tora programme)

โปรแกรมโหราเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปซึ่งเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาโปรแกรมเชิงเส้น (linear programming) ถูกตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรมโดยการนำตัวอย่างโจทย์ทางคณิตศาสตร์ที่คำนวณด้วยมือโดยวิธีการคำนวณสองระยะ (two phase method) และวิธีซิมเพล็กซ์ (simplex method) มาเทียบกับคำตอบที่ได้จากโปรแกรมโหรา พบว่าได้คำตอบที่ถูกต้องเหมือนกันดังแสดงในภาคผนวก ค.

## 5.2 ผลกระทบค่าความสามารถในการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของฟิล์มพอลิเมอร์ต่าง ๆ ต่อการออกแบบฟิล์มพอลิเมอร์แบบหลายชั้น

ในการกำหนดชนิดและความหนาของฟิล์มพอลิเมอร์แต่ละชั้นสำหรับนำมาทำเป็นฟิล์มพอลิเมอร์แบบหลายชั้นที่ให้ค่าความสามารถในการซึมผ่านรวมของก๊าซออกซิเจน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และไอน้ำได้ตามต้องการนั้น ค่าความสามารถในการซึมผ่านรวมของก๊าซจะต้องสอดคล้องกับสมการ (3.29)-(3.31) และผลรวมของความหนาฟิล์มพอลิเมอร์แต่ละชั้นซึ่งเท่ากับ ความหนารวมของบรรจุภัณฑ์แบบบรรยากาศดัดแปรที่ต้องการดังสมการ (3.33) แต่เนื่องจากข้อมูลของค่าความสามารถในการซึมผ่านของไอน้ำของฟิล์มพอลิเมอร์มีน้อย จึงเป็นการจำกัดการเลือกฟิล์มพอลิเมอร์ที่นำมาใช้ในการออกแบบฟิล์มพอลิเมอร์แบบหลายชั้น จนไม่สามารถกำหนดชนิดและความหนาของฟิล์มพอลิเมอร์แต่ละชนิดที่สอดคล้องตามสมการ (3.29)-(3.31) ได้ ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงพิจารณาเพียงค่าความสามารถในการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เท่านั้น

การศึกษาค่าประสิทธิภาพของค่าความสามารถในการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของฟิล์มพอลิเมอร์แต่ละชนิดต่อฟิล์มพอลิเมอร์แบบหลายชั้นที่มีค่าความสามารถในการซึมผ่านรวมของก๊าซออกซิเจนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตามต้องการได้แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 กรณี (สำหรับตัวอย่างการจัดเก็บกะหล่ำปลีที่สภาวะการจัดเก็บดังแสดงในตารางที่ 3.4) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

### 5.2.1 กรณีศึกษาที่ 1 : การพิจารณาเลือกใช้เฉพาะฟิล์มพอลิเมอร์ที่มีค่าความสามารถในการซึมผ่านของก๊าซน้อยกว่าที่ต้องการ

ในการออกแบบฟิล์มพอลิเมอร์แบบหลายชั้นให้มีค่าความสามารถในการซึมผ่านรวมของก๊าซที่ต้องการและมีต้นทุนด้านวัตถุดิบต่ำสุดโดยใช้เฉพาะฟิล์มพอลิเมอร์ที่มีค่าความสามารถในการซึมผ่านของก๊าซของฟิล์มพอลิเมอร์แต่ละชนิดน้อยกว่าค่าความสามารถในการซึมผ่านรวมของก๊าซที่ต้องการของฟิล์มพอลิเมอร์แบบหลายชั้นดังแสดงในตารางที่ 5.1 (สำหรับพิจารณาฟังก์ชันข้อจำกัดค่าความสามารถในการซึมผ่านรวมของก๊าซออกซิเจนและความหนารวมของฟิล์มพอลิเมอร์แบบหลายชั้นเท่านั้น) และตารางที่ 5.2 (สำหรับพิจารณาฟังก์ชันข้อจำกัดค่าความสามารถในการซึมผ่านของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และความหนารวมเท่านั้น) จะเห็นได้ว่าฟิล์มพอลิเมอร์ที่มีค่าความสามารถในการซึมผ่านของก๊าซน้อยกว่าที่ต้องการไม่สามารถนำมารวมทำเป็นฟิล์มพอลิเมอร์แบบหลายชั้นที่มีค่าความสามารถในการซึมผ่านรวมของก๊าซตามต้องการได้

ซึ่งในกรณีที่  $P_T > P_i$

ดังนั้น  $\frac{1}{P_T} < \frac{1}{P_i}$

นำ  $x_i$  คูณทั้งสองข้างของสมการ จะได้

$$\sum_{i=1}^n \frac{x_i}{P_T} < \sum_{i=1}^n \frac{x_i}{P_i} \quad (5.11)$$

ซึ่งเทอมด้านซ้ายมือของสมการ (5.11) คือ

$$\sum_{i=1}^n \frac{x_i}{P_T} = \frac{1}{P_T} \sum_{i=1}^n x_i = \frac{x_T}{P_T}$$

ดังนั้นจากสมการ (5.11) จะเห็นได้ว่า ถ้าเลือกใช้เฉพาะฟิล์มพอลิเมอร์ที่มีค่าความสามารถในการซึมผ่านของก๊าซน้อยกว่าค่าความสามารถในการซึมผ่านรวมของก๊าซที่ต้องการจะไม่สามารถนำฟิล์มเหล่านี้มารวมเป็นฟิล์มพอลิเมอร์แบบหลายชั้นที่มีค่าความสามารถในการซึมผ่านรวมของก๊าซได้ ซึ่งผลการคำนวณในตารางที่ 5.1 และ 5.2 สอดคล้องกับสมการ (5.11)

#### 5.2.2 กรณีศึกษาที่ 2 : การพิจารณาเลือกฟิล์มพอลิเมอร์ที่มีค่าความสามารถในการซึมผ่าน ก๊าซมากกว่าที่ต้องการ

ในการเลือกฟิล์มพอลิเมอร์สำหรับใช้ในการออกแบบฟิล์มพอลิเมอร์แบบหลายชั้น โดยที่ค่าความสามารถในการซึมผ่านของก๊าซมากกว่าค่าความสามารถในการซึมผ่านรวมของก๊าซดังแสดงในตารางที่ 5.3 (สำหรับพิจารณาฟังก์ชันข้อจำกัดแสดงค่าความสามารถในการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจนและความหนารวมของฟิล์มพอลิเมอร์แบบหลายชั้นเท่านั้น) และตารางที่ 5.4 (สำหรับพิจารณาฟังก์ชันข้อจำกัดค่าความสามารถในการซึมผ่านของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และความหนารวมของฟิล์มพอลิเมอร์แบบหลายชั้นเท่านั้น) จะเห็นได้ว่าฟิล์มพอลิเมอร์ที่มีค่าความสามารถในการซึมผ่านของก๊าซมากกว่าที่ต้องการนั้นไม่สามารถนำมาทำเป็นฟิล์มพอลิเมอร์แบบหลายชั้นที่มีค่าความสามารถในการซึมผ่านรวมของก๊าซน้อยกว่าได้

ซึ่งในกรณีที่  $P_T < P_i$

ดังนั้น  $\frac{1}{P_T} > \frac{1}{P_i}$

นำ  $x_i$  คูณทั้งสองข้างของสมการ จะได้

$$\sum_{i=1}^n \frac{x_i}{P_T} > \sum_{i=1}^n \frac{x_i}{P_i} \quad (5.12)$$

ซึ่งเทอมด้านซ้ายมือของสมการ (5.12) คือ

$$\sum_{i=1}^n \frac{x_i}{P_T} = \frac{1}{P_T} \sum_{i=1}^n x_i = \frac{x_T}{P_T}$$

ดังนั้นจากสมการ (5.12) จะเห็นได้ว่า ถ้าเลือกใช้เฉพาะฟิล์มพอลิเมอร์ที่มีค่าความสามารถในการซึมผ่านของก๊าซมากกว่าค่าความสามารถในการซึมผ่านรวมของก๊าซที่ต้องการจะไม่สามารถนำฟิล์มเหล่านี้มารวมเป็นฟิล์มพอลิเมอร์แบบหลายชั้นที่มีค่าความสามารถในการซึมผ่านรวมของก๊าซได้ ซึ่งผลการคำนวณในตารางที่ 5.3 และ 5.4 สอดคล้องกับสมการ (5.12)

### 5.2.3 กรณีศึกษาที่ 3 : การพิจารณาฟิล์มพอลิเมอร์ที่มีค่าความสามารถในการซึมผ่านของก๊าซมากกว่าและน้อยกว่าที่ต้องการ

จากกรณีศึกษาที่ 1 และ 2 จะเห็นได้ว่าการเลือกฟิล์มพอลิเมอร์ที่มีค่าความสามารถในการซึมผ่านของก๊าซน้อยกว่าหรือมากกว่าที่ต้องการทั้งหมดนั้นไม่สามารถนำมาใช้ในการออกแบบเป็นฟิล์มพอลิเมอร์แบบหลายชั้นได้ ดังนั้นกรณีศึกษาที่ 3 นี้จึงทำการศึกษาผลกระทบฟิล์มพอลิเมอร์ที่มีค่าความสามารถในการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าและน้อยกว่าที่ต้องการ เพื่อให้ได้ฟิล์มพอลิเมอร์แบบหลายชั้นที่มีค่าความสามารถในการซึมผ่านรวมของก๊าซออกซิเจนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตามต้องการโดยมีราคาวัตถุดิบต่ำสุด ผลจากการนำไปโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นในการช่วยเลือกฟิล์มพอลิเมอร์แต่ละชั้นที่เหมาะสมได้แสดงในภาคผนวก ง. และนำมาสรุปได้ดังในตารางที่ 5.5 ซึ่งพบว่าสามารถนำยางธรรมชาติ ความหนา 0.7794 mil ซึ่งมีค่าความสามารถในการซึมผ่านของก๊าซมากกว่าที่ต้องการมาวางเรียงซ้อนกับพอลิเมอร์ชนิดอื่นที่มีค่าความสามารถในการซึมผ่านของก๊าซน้อยกว่าได้แก่ พอลิเอทิลีนเทรฟทาเลต ความหนา 0.0093 mil และพอลิโพรพิลีน ความหนา 0.3113 mil เพื่อให้ได้ฟิล์มพอลิเมอร์แบบหลายชั้นที่มีค่าความสามารถในการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เท่ากับ  $0.0056$  และ  $0.0198 \text{ ml mil cm}^{-2} \text{ hr}^{-1} \text{ atm}^{-1}$  ตามลำดับตามที่ต้องการได้และมีต้นทุนวัตถุดิบต่ำสุดเท่ากับ 0.0427 บาท

ตารางที่ 5.1 ผลการออกแบบฟิล์มพอลิเมอร์แบบหลายชั้นสำหรับการเก็บรักษาอะไหล่ปัสติโดยเลือกจากฟิล์มพอลิเมอร์ที่มีค่าความสามารถในการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจนน้อยกว่าที่ต้องการเท่านั้น

ชนิดผักและผลไม้	กะหล่ำปลี	
น้ำหนักผักและผลไม้	0.5	kg
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	273	K
ความชื้นสัมพัทธ์ในการจัดเก็บ	92	%
ค่าความสามารถในการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจน	5.60E-03	ml mil cm <sup>-2</sup> hr <sup>-1</sup> atm <sup>-1</sup>
ค่าความสามารถในการซึมผ่านของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	1.98E-02	ml mil cm <sup>-2</sup> hr <sup>-1</sup> atm <sup>-1</sup>
ชนิดพอลิเมอร์	P(O <sub>2</sub> )	%dev.P(O <sub>2</sub> )
พอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (ความถ่วงจำเพาะ 0.967)	1.40E-03	-75.00
พอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (ความถ่วงจำเพาะ 0.955)	2.10E-03	-62.50
พอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (ความถ่วงจำเพาะ 0.964)	1.23E-04	-97.80
พอลิเอทิลีนเทอแรพทาเลต (Mylar)	1.20E-04	-97.86
พอลิโพรพิลีน (molded)	3.13E-03	-44.11
พอลิโพรพิลีน (ความถ่วงจำเพาะ 0.907)	2.98E-03	-46.76
พอลิโพรพิลีน (ความถ่วงจำเพาะ 0.8871)	2.65E-03	-52.68
พอลิโพรพิลีน (ความถ่วงจำเพาะ 0.8931)	2.34E-03	-58.21
พอลิโพรพิลีน (ความถ่วงจำเพาะ 0.8998)	2.02E-03	-63.93
ผลการออกแบบฟิล์มพอลิเมอร์แบบหลายชั้น	ไม่สามารถให้บรรจุกฎเกณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับการจัดเก็บกะหล่ำปลี	

P(O<sub>2</sub>) คือ ค่าความสามารถในการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจน (ml mil cm<sup>-2</sup> hr<sup>-1</sup> atm<sup>-1</sup>)

$$\%dev. \text{ (percentage deviation) คือ } \left[ \frac{P - P_{T,R}}{P_{T,R}} \right] \times 100 (\%)$$

P คือ ค่าความสามารถในการซึมผ่านของก๊าซของฟิล์มพอลิเมอร์แต่ละชนิด (ml mil cm<sup>-2</sup> hr<sup>-1</sup> atm<sup>-1</sup>)

P<sub>T,R</sub> คือ ค่าความสามารถในการซึมผ่านรวมของก๊าซของฟิล์มพอลิเมอร์แบบหลายชั้นที่ต้องการ (ml mil cm<sup>-2</sup> hr<sup>-1</sup> atm<sup>-1</sup>)



ตารางที่ 5.2 ผลการออกแบบฟิล์มพอลิเมอร์แบบหลายชั้นสำหรับการเก็บรักษาอะไหล่ปัสติโดยเลือกจากฟิล์มพอลิเมอร์ที่มีค่าความสามารถในการซึมผ่านของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่าที่ต้องการเท่านั้น

ชนิดผักและผลไม้	กะหล่ำปลี	
น้ำหนักผักและผลไม้	0.5	kg
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	273	K
ความชื้นสัมพัทธ์ในการจัดเก็บ	92	%
ค่าความสามารถในการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจน	5.60E-03	ml mil cm <sup>-2</sup> hr <sup>-1</sup> atm <sup>-1</sup>
ค่าความสามารถในการซึมผ่านของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	1.98E-02	ml mil cm <sup>-2</sup> hr <sup>-1</sup> atm <sup>-1</sup>
ชนิดพอลิเมอร์	P(CO <sub>2</sub> )	%dev.P(CO <sub>2</sub> )
พอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (ความถ่วงจำเพาะ 0.967)	7.03E-03	-64.49
พอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (ความถ่วงจำเพาะ 0.955)	1.05E-02	-46.97
พอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (ความถ่วงจำเพาะ 0.964)	6.11E-04	-96.91
พอลิเอทิลีนทาร์พทาเลต (Mylar)	4.03E-04	-97.97
พอลิโพรพิลีน (molded)	1.90E-02	-4.04
พอลิโพรพิลีน (ความถ่วงจำเพาะ 0.907)	1.77E-02	-10.61
พอลิโพรพิลีน (ความถ่วงจำเพาะ 0.8871)	9.49E-03	-52.07
พอลิโพรพิลีน (ความถ่วงจำเพาะ 0.8931)	8.12E-03	-58.99
พอลิโพรพิลีน (ความถ่วงจำเพาะ 0.8998)	7.05E-03	-64.39
ผลการออกแบบฟิล์มพอลิเมอร์แบบหลายชั้น	ไม่สามารถให้บรรจุก๊าซที่เหมาะสมสำหรับการจัดเก็บกะหล่ำปลี	

P(CO<sub>2</sub>) คือ ค่าความสามารถในการซึมผ่านของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (ml mil cm<sup>-2</sup> hr<sup>-1</sup> atm<sup>-1</sup>)

$$\%dev. \text{ (percentage deviation) คือ } \left[ \frac{P - P_{T,R}}{P_{T,R}} \right] \times 100 (\%)$$

P คือ ค่าความสามารถในการซึมผ่านของก๊าซของฟิล์มพอลิเมอร์แต่ละชนิด (ml mil cm<sup>-2</sup> hr<sup>-1</sup> atm<sup>-1</sup>)

P<sub>T,R</sub> คือ ค่าความสามารถในการซึมผ่านรวมของก๊าซของฟิล์มพอลิเมอร์แบบหลายชั้นที่ต้องการ (ml mil cm<sup>-2</sup> hr<sup>-1</sup> atm<sup>-1</sup>)

ตารางที่ 5.3 ผลการออกแบบฟิล์มพอลิเมอร์แบบหลายชั้นสำหรับการเก็บรักษากะหล่ำปลีโดยเลือกจากฟิล์มพอลิเมอร์ที่มีค่าความสามารถในการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจนมากกว่าที่ต้องการเท่านั้น

ชนิดผักและผลไม้	กะหล่ำปลี	
น้ำหนักผักและผลไม้	0.5	kg
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	273	K
ความชื้นสัมพัทธ์ในการจัดเก็บ	92	%
ค่าความสามารถในการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจน	5.60E-03	ml mil cm <sup>-2</sup> hr <sup>-1</sup> atm <sup>-1</sup>
ค่าความสามารถในการซึมผ่านของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	1.98E-02	ml mil cm <sup>-2</sup> hr <sup>-1</sup> atm <sup>-1</sup>
ชนิดพอลิเมอร์	P(O <sub>2</sub> )	%dev.P(O <sub>2</sub> )
ยางธรรมชาติ (Natural rubber)	7.81E-02	1294.64
พอลิวิทาไดอิน	6.99E-02	1148.21
พอลิคลอโรพรีน	9.50E-03	69.64
พอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (ความถ่วงจำเพาะ 0.914)	6.50E-03	16.07
พอลิวิทาไดอิน-สไตรีน	6.20E-02	1007.14
ผลการออกแบบฟิล์มพอลิเมอร์แบบหลายชั้น	ไม่สามารถให้บรรจุกัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับการจัดเก็บกะหล่ำปลี	

P(O<sub>2</sub>) คือ ค่าความสามารถในการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจน (ml mil cm<sup>-2</sup> hr<sup>-1</sup> atm<sup>-1</sup>)

%dev. (percentage deviation) คือ 
$$\left[ \frac{P - P_{T,R}}{P_{T,R}} \right] \times 100 (\%)$$

P คือ ค่าความสามารถในการซึมผ่านของก๊าซของฟิล์มพอลิเมอร์แต่ละชนิด (ml mil cm<sup>-2</sup> hr<sup>-1</sup> atm<sup>-1</sup>)

P<sub>T,R</sub> คือ ค่าความสามารถในการซึมผ่านรวมของก๊าซของฟิล์มพอลิเมอร์แบบหลายชั้นที่ต้องการ (ml mil cm<sup>-2</sup> hr<sup>-1</sup> atm<sup>-1</sup>)

ตารางที่ 5.4 ผลการออกแบบฟิล์มพอลิเมอร์แบบหลายชั้นสำหรับการเก็บรักษาอะไหล่พลาสติกโดยเลือกจากฟิล์มพอลิเมอร์ที่มีค่าความสามารถในการซึมผ่านของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าที่ต้องการเท่านั้น

ชนิดผักและผลไม้	กะหล่ำปลี	
น้ำหนักผักและผลไม้	0.5	kg
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	273	K
ความชื้นสัมพัทธ์ในการจัดเก็บ	92	%
ค่าความสามารถในการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจน	5.60E-03	ml mil cm <sup>-2</sup> hr <sup>-1</sup> atm <sup>-1</sup>
ค่าความสามารถในการซึมผ่านของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	1.98E-02	ml mil cm <sup>-2</sup> hr <sup>-1</sup> atm <sup>-1</sup>
ชนิดพอลิเมอร์	P(CO <sub>2</sub> )	%dev.P(CO <sub>2</sub> )
ยางธรรมชาติ (Natural rubber)	5.72E-01	2788.89
พอลิบิวทาไดอิน	7.01E-01	3440.40
พอลิคลอโรพรีน	7.23E-02	265.15
พอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (ความถ่วงจำเพาะ 0.914)	3.21E-02	62.12
พอลิบิวทาไดอิน-สไตรีน	5.75E-01	2804.04
ผลการออกแบบฟิล์มพอลิเมอร์แบบหลายชั้น	ไม่สามารถให้บรรจุน้ำหนักที่เหมาะสมสำหรับการจัดเก็บกะหล่ำปลี	

P(CO<sub>2</sub>) คือ ค่าความสามารถในการซึมผ่านของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (ml mil cm<sup>-2</sup> hr<sup>-1</sup> atm<sup>-1</sup>)

%dev. (percentage deviation) คือ 
$$\left[ \frac{P - P_{T,R}}{P_{T,R}} \right] \times 100 (\%)$$

P คือ ค่าความสามารถในการซึมผ่านของก๊าซของฟิล์มพอลิเมอร์แต่ละชนิด (ml mil cm<sup>-2</sup> hr<sup>-1</sup> atm<sup>-1</sup>)

P<sub>T,R</sub> คือ ค่าความสามารถในการซึมผ่านรวมของก๊าซของฟิล์มพอลิเมอร์แบบหลายชั้นที่ต้องการ (ml mil cm<sup>-2</sup> hr<sup>-1</sup> atm<sup>-1</sup>)

ตารางที่ 5.5 ผลการออกแบบฟิล์มพอลิเมอร์แบบหลายชั้นสำหรับการเก็บรักษาอะไหล่ปัสตีโดยเลือกจากฟิล์มพอลิเมอร์มีค่าความสามารถในการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่าและมากกว่าที่ต้องการ

ชนิดผักและผลไม้		กะหล่ำปลี				
น้ำหนักผักและผลไม้		0.5	kg			
อุณหภูมิในการจัดเก็บ		273	K			
ความชื้นสัมพัทธ์ในการจัดเก็บ		92	%			
ค่าความสามารถในการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจน		5.60E-03	ml mil cm <sup>-2</sup> hr <sup>-1</sup> atm <sup>-1</sup>			
ค่าความสามารถในการซึมผ่านของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์		1.98E-02	ml mil cm <sup>-2</sup> hr <sup>-1</sup> atm <sup>-1</sup>			
ชนิดพอลิเมอร์		P(O <sub>2</sub> )	%dev.P(O <sub>2</sub> )	P(CO <sub>2</sub> )	%dev.P(CO <sub>2</sub> )	
ยางธรรมชาติ (Natural rubber)		7.81E-02	1294.64	5.72E-01	2787.89	
พอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (ความถ่วงจำเพาะ 0.9140)		6.45E-03	15.18	3.21E-02	62.12	
พอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (ความถ่วงจำเพาะ 0.9670)		1.40E-03	-75.00	7.03E-03	-64.49	
พอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (ความถ่วงจำเพาะ 0.9550)		2.10E-03	-62.50	1.05E-02	-46.97	
พอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (ความถ่วงจำเพาะ 0.9220)		9.18E-03	63.93	6.51E-02	228.79	
พอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (ความถ่วงจำเพาะ 0.9640)		1.22E-04	-97.82	6.11E-04	-96.91	
พอลิเอทิลีนเทรฟทาเลท (Mylar)		1.19E-04	-97.88	4.03E-04	-97.96	
พอลิโพรพิลีน (molded)		3.13E-03	-44.11	1.90E-02	-4.04	
พอลิโพรพิลีน (extruded quench film)		3.62E-03	-35.36	4.76E-02	140.40	
พอลิโพรพิลีน (ความถ่วงจำเพาะ 0.9070)		2.99E-03	-46.61	1.77E-02	-10.61	
พอลิโพรพิลีน (ความถ่วงจำเพาะ 0.8871)		2.65E-03	-52.68	9.49E-03	-52.07	
พอลิโพรพิลีน (ความถ่วงจำเพาะ 0.8931)		2.34E-03	-58.21	8.12E-03	-58.99	
พอลิโพรพิลีน (ความถ่วงจำเพาะ 0.8998)		2.02E-03	-63.93	7.05E-03	-64.39	
บรรจุภัณฑ์ที่ได้ออกแบบ		ความหนา	P(O <sub>2</sub> )	%dev.P(O <sub>2</sub> )	P(CO <sub>2</sub> )	%dev.P(CO <sub>2</sub> )
ยางธรรมชาติ (Natural rubber)		0.7794	5.60E-02	0.00	1.98E-02	0.00
พอลิเอทิลีนเทรฟทาเลท (Mylar)		0.0093				
พอลิโพรพิลีน (ความถ่วงจำเพาะ 0.8931)		0.2113				

P(O<sub>2</sub>) คือ ค่าความสามารถในการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจน (ml mil cm<sup>-2</sup> hr<sup>-1</sup> atm<sup>-1</sup>)

P(CO<sub>2</sub>) คือ ค่าความสามารถในการซึมผ่านของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (ml mil cm<sup>-2</sup> hr<sup>-1</sup> atm<sup>-1</sup>)

%dev. (percentage deviation) คือ 
$$\left[ \frac{P - P_{T,R}}{P_{T,R}} \right] \times 100 (\%)$$

### 5.3 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงความหนาของฟิล์มพอลิเมอร์แบบหลายชั้นต่อการเปลี่ยนแปลงความหนาของฟิล์มพอลิเมอร์แต่ละชั้น

กรณีศึกษาที่ 6 : การเปลี่ยนแปลงความหนาของฟิล์มพอลิเมอร์แต่ละชนิดในฟิล์มพอลิเมอร์แบบหลายชั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความหนารวม

สำหรับกรณีศึกษาที่ 6 จะใช้ข้อมูลการเก็บรักษาพริกไทยสดที่สภาวะการจัดเก็บดังแสดงในตารางที่ 3.4 เป็นตัวอย่างในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงความหนาของฟิล์มพอลิเมอร์แต่ละชั้นที่เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงความหนารวมของฟิล์มพอลิเมอร์แบบหลายชั้นตั้งแต่ 2 - 5 มิล (mil) โดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นดังแสดงผลในภาคผนวก ง. ซึ่งสามารถนำมาสรุปได้ดังนี้

ตารางที่ 5.6 ผลการออกแบบฟิล์มพอลิเมอร์แบบหลายชั้นสำหรับการจัดเก็บพริกไทยสดในบรรจุภัณฑ์ที่มีความหนารวมต่าง ๆ กัน

ความหนารวมของฟิล์มพอลิเมอร์แบบหลายชั้น	P(O <sub>2</sub> )	P(CO <sub>2</sub> )	ชนิดพอลิเมอร์	ความหนา
1	0.0075	0.0541	ยางธรรมชาติ (Natural rubber)	0.1198
			พอลิโพรพิลีน (ความถ่วงจำเพาะ 0.8871)	0.0713
			พอลิโพรพิลีน (extruded quench film)	0.8089
2	0.0150	0.1083	ยางธรรมชาติ (Natural rubber)	1.1777
			พอลิโพรพิลีน (ความถ่วงจำเพาะ 0.8871)	0.0635
			พอลิโพรพิลีน (extruded quench film)	0.7588
3	0.0224	0.1624	ยางธรรมชาติ (Natural rubber)	2.2307
			พอลิโพรพิลีน (ความถ่วงจำเพาะ 0.8871)	0.0543
			พอลิโพรพิลีน (extruded quench film)	0.7150
4	0.0299	0.2165	ยางธรรมชาติ (Natural rubber)	3.2902
			พอลิโพรพิลีน (ความถ่วงจำเพาะ 0.8871)	0.0476
			พอลิโพรพิลีน (extruded quench film)	0.6622
5	0.0374	0.2706	ยางธรรมชาติ (Natural rubber)	4.3491
			พอลิโพรพิลีน (ความถ่วงจำเพาะ 0.8871)	0.0407
			พอลิโพรพิลีน (extruded quench film)	0.6102

P(O<sub>2</sub>) คือ ค่าความสามารถในการซึมผ่านรวมของก๊าซออกซิเจนโดยรวมที่ต้องการ (ml mil cm<sup>2</sup> hr<sup>-1</sup> atm<sup>-1</sup>)

P(CO<sub>2</sub>) คือ ค่าความสามารถในการซึมผ่านรวมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ต้องการ (ml mil cm<sup>2</sup> hr<sup>-1</sup> atm<sup>-1</sup>)

ความหนารวมของฟิล์มพอลิเมอร์แบบหลายชั้นและความหนาของฟิล์มพอลิเมอร์แต่ละชั้น (mil)

จากตารางที่ 5.6 พบว่าค่าความสามารถในการซึมผ่านรวมของก๊าซที่ต้องการเพิ่มขึ้นอย่างเป็นอัตราส่วนโดยตรงกับความหนารวมของฟิล์มพอลิเมอร์แบบหลายชั้น แต่ความหนาของพอลิเมอร์แต่ละชนิดไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างเป็นอัตราส่วนโดยตรงกับความหนารวมของฟิล์มพอลิเมอร์แบบหลายชั้น ทั้งนี้สามารถพิจารณาได้จากสมการ (5.3) จะเห็นได้ว่าแม้ว่าความหนารวมของฟิล์มพอลิเมอร์แบบหลายชั้นเพิ่มขึ้นแต่ผลรวมของอัตราส่วนความหนาต่อค่าความสามารถในการซึมผ่านของก๊าซของพอลิเมอร์แต่ละชนิด จะมีค่าเท่าเดิมเสมอ คือ

$$\text{สำหรับความหนา 1 mil} \quad \frac{x_1^{(1)}}{P_1} + \frac{x_2^{(1)}}{P_2} + \frac{x_3^{(1)}}{P_3} = \frac{1}{P_T^{(1)}} \quad (5.13)$$

$$\text{สำหรับความหนา 2 mil} \quad \frac{x_1^{(2)}}{P_1} + \frac{x_2^{(2)}}{P_2} + \frac{x_3^{(2)}}{P_3} = \frac{2}{P_T^{(2)}} = \frac{2}{2P_T^{(1)}} \quad (5.14)$$

$$\text{สำหรับความหนา 3 mil} \quad \frac{x_1^{(3)}}{P_1} + \frac{x_2^{(3)}}{P_2} + \frac{x_3^{(3)}}{P_3} = \frac{3}{P_T^{(3)}} = \frac{3}{3P_T^{(1)}} \quad (5.15)$$

$$\text{สำหรับความหนา 4 mil} \quad \frac{x_1^{(4)}}{P_1} + \frac{x_2^{(4)}}{P_2} + \frac{x_3^{(4)}}{P_3} = \frac{4}{P_T^{(4)}} = \frac{4}{4P_T^{(1)}} \quad (5.16)$$

$$\text{สำหรับความหนา 5 mil} \quad \frac{x_1^{(5)}}{P_1} + \frac{x_2^{(5)}}{P_2} + \frac{x_3^{(5)}}{P_3} = \frac{5}{P_T^{(5)}} = \frac{5}{5P_T^{(1)}} \quad (5.17)$$

โดยที่ ตัวยก (1), (2), (3), (4), (5) คือ ความหนารวมของฟิล์มพอลิเมอร์แบบหลายชั้น

ถ้าตั้งสมมติฐานว่าความหนาของฟิล์มพอลิเมอร์แต่ละชั้นแปรผันโดยตรงกับความหนารวมของฟิล์มพอลิเมอร์แบบหลายชั้น คือ

$$\text{เมื่อ } x_i^{(2)} = 2x_i^{(1)}$$

$$\text{ดังนั้น} \quad \frac{x_1^{(2)}}{P_1} + \frac{x_2^{(2)}}{P_2} + \frac{x_3^{(2)}}{P_3} = \frac{2x_1^{(1)}}{P_1} + \frac{2x_2^{(1)}}{P_2} + \frac{2x_3^{(1)}}{P_3} = \frac{2}{P_T^{(1)}} \quad (5.18)$$

$$\text{เมื่อ } x_i^{(3)} = 3x_i^{(1)}$$

$$\text{ดังนั้น} \quad \frac{x_1^{(3)}}{P_1} + \frac{x_2^{(3)}}{P_2} + \frac{x_3^{(3)}}{P_3} = \frac{3x_1^{(1)}}{P_1} + \frac{3x_2^{(1)}}{P_2} + \frac{3x_3^{(1)}}{P_3} = \frac{3}{P_T^{(1)}} \quad (5.19)$$

$$\begin{aligned} \text{เมื่อ } x_i^{(4)} &= 4x_i^{(1)} \\ \text{ดังนั้น } \frac{x_1^{(4)}}{P_1} + \frac{x_2^{(4)}}{P_2} + \frac{x_3^{(4)}}{P_3} &= \frac{4x_1^{(1)}}{P_1} + \frac{4x_2^{(1)}}{P_2} + \frac{4x_3^{(1)}}{P_3} = \frac{4}{P_T^{(1)}} \end{aligned} \quad (5.20)$$

$$\begin{aligned} \text{เมื่อ } x_i^{(5)} &= 5x_i^{(1)} \\ \text{ดังนั้น } \frac{x_1^{(5)}}{P_1} + \frac{x_2^{(5)}}{P_2} + \frac{x_3^{(5)}}{P_3} &= \frac{5x_1^{(1)}}{P_1} + \frac{5x_2^{(1)}}{P_2} + \frac{5x_3^{(1)}}{P_3} = \frac{5}{P_T^{(1)}} \end{aligned} \quad (5.21)$$

จะเห็นได้ว่าเมื่อให้ความหนาของฟิล์มพอลิเมอร์ในแต่ละชั้นแปรผันตรงกับความหนารวมของฟิล์มพอลิเมอร์แบบหลายชั้นจะทำให้ค่าคงที่ด้านขวามือของสมการ (5.18) – (5.21) ไม่เท่ากับสมการ (5.14) – (5.17) จึงสรุปได้ว่าสมมติฐานที่กำหนดไม่เป็นจริง ดังนั้นความหนาของพอลิเมอร์แต่ละชั้นจึงไม่แปรผันตรงกับความหนารวมของฟิล์มพอลิเมอร์แบบหลายชั้น

## 5.4 การออกแบบฟิล์มพอลิเมอร์แบบหลายชั้นสำหรับการจัดเก็บผักและผลไม้ภายใต้บรรยากาศแบบบรรยากาศดัดแปร

### 5.4.1 กรณีศึกษาที่ 7 : การออกแบบฟิล์มพอลิเมอร์แบบหลายชั้นสำหรับการจัดเก็บ ลีค (Leek)

พริกไทยสด แอปเปิ้ล (*golden delicious*) ขึ้นฉ่ายหั่นเป็นชิ้น (*celery*) ภายในบรรจุภัณฑ์แบบบรรยากาศดัดแปร (MAP)

สำหรับการจัดเก็บผักและผลไม้ทั้ง 4 ชนิดในสภาวะการจัดเก็บแบบบรรยากาศดัดแปรดังแสดงในตารางที่ 3.4 สามารถใช้โปรแกรมในการออกแบบฟิล์มพอลิเมอร์แบบหลายชั้นที่ให้ค่าความสามารถในการซึมผ่านรวมของก๊าซออกซิเจน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ตามต้องการดังแสดงภาคผนวก ง. ซึ่งสามารถนำมาสรุปได้ดังในตารางที่ 5.7-5.10 พบว่า ค่าความสามารถในการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของพอลิเมอร์แต่ละชนิดที่เลือกพิจารณานั้นไม่สามารถนำไปใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ชั้นเดียวที่เหมาะสมได้โดยมีความคลาดเคลื่อนของค่าความสามารถในการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจนสำหรับ ลีค (*Leek*) พริกไทยสด แอปเปิ้ล (*golden delicious*) และขึ้นฉ่ายหั่นเป็นชิ้น เท่ากับร้อยละ 42.49-376.01, 8.38-1481.66, 2.58-711.63 และ 4.94-768.59 ตามลำดับ และมีความคลาดเคลื่อนของค่าความสามารถในการซึมผ่านของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เท่ากับร้อยละ 3.16-732.90, 1.62-1367.56, 15.22-632.77 และ 7.79-1491.66 ตามลำดับ

ดังนั้นจึงต้องนำพอลิเมอร์เหล่านี้มาวางเรียงซ้อนกันเป็นพอลิเมอร์แบบหลายชั้น จากการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นสามารถกำหนดชนิดและความหนาของฟิล์มพอลิเมอร์แต่ละชั้นที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ฟิล์มพอลิเมอร์แบบหลายชั้นที่มีค่าความสามารถในการซึมผ่านรวมของก๊าซออกซิเจน และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตามต้องการโดยมีต้นทุนด้านวัตถุดิบต่ำสุดได้ดังนี้

(1) สำหรับการจัดเก็บลีค (*Leek*) สามารถออกแบบฟิล์มพอลิเมอร์แบบหลายชั้นที่เหมาะสมได้ดังนี้

(1.1) ยางธรรมชาติ (Natural rubber) มีความหนาเท่ากับ 0.8592 mil

(1.2) พอลิโพรพิลีน (ความถ่วงจำเพาะ 0.8871) มีความหนาเท่ากับ 0.1271 mil

(1.3) พอลิโพรพิลีน (extruded quench film) มีความหนาเท่ากับ 0.0137 mil

โดยมีราคาต้นทุนวัตถุดิบเท่ากับ 0.0609 บาท



(2) สำหรับการจัดเก็บพริกไทยสด สามารถออกแบบฟิล์มพอลิเมอร์แบบหลายชั้นที่เหมาะสมได้ดังนี้

- |  |                  |            |
|--|------------------|------------|
| (2.1) ยางธรรมชาติ (Natural rubber)         | มีความหนาเท่ากับ | 0.1198 mil |
| (2.2) พอลิโพรพิลีน (ความถ่วงจำเพาะ 0.8871) | มีความหนาเท่ากับ | 0.0713 mil |
| (2.3) พอลิโพรพิลีน (extruded quench film)  | มีความหนาเท่ากับ | 0.8089 mil |
- โดยมีราคาต้นทุนวัตถุดิบเท่ากับ 0.0440 บาท

(3) สำหรับการจัดเก็บแอปเปิ้ล (*golden delicious*) สามารถออกแบบฟิล์มพอลิเมอร์แบบหลายชั้นที่เหมาะสมได้ดังนี้

- |  |                  |            |
|--|------------------|------------|
| (3.1) ยางธรรมชาติ (Natural rubber)         | มีความหนาเท่ากับ | 0.6643 mil |
| (3.2) พอลิโพรพิลีน (ความถ่วงจำเพาะ 0.8871) | มีความหนาเท่ากับ | 0.0561 mil |
| (3.3) พอลิโพรพิลีน (extruded quench film)  | มีความหนาเท่ากับ | 0.2796 mil |
- โดยมีราคาต้นทุนวัตถุดิบเท่ากับ 0.0877 บาท

(4) สำหรับการจัดเก็บชิ้นแช่เย็นเป็นชิ้น สามารถออกแบบฟิล์มพอลิเมอร์แบบหลายชั้นที่เหมาะสมได้ดังนี้

- |  |                  |            |
|--|------------------|------------|
| (4.1) ยางธรรมชาติ (Natural rubber)         | มีความหนาเท่ากับ | 0.7117 mil |
| (4.2) พอลิโพรพิลีน (ความถ่วงจำเพาะ 0.8871) | มีความหนาเท่ากับ | 0.2584 mil |
| (4.3) พอลิโพรพิลีน (extruded quench film)  | มีความหนาเท่ากับ | 0.0299 mil |
- โดยมีราคาต้นทุนวัตถุดิบเท่ากับ 0.0808 บาท

จากตารางที่ 5.7 – 5.10 พบว่าองค์ประกอบของฟิล์มพอลิเมอร์แบบหลายชั้นที่เหมาะสมในการจัดเก็บตัวอย่างผลสดดังกล่าวนี้ประกอบด้วย ยางธรรมชาติซึ่งเป็นฟิล์มพอลิเมอร์ชนิดเดียวในฐานข้อมูลที่มีค่าความสามารถในการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าที่ต้องการ และฟิล์มพอลิเมอร์ที่มีค่าความสามารถในการซึมผ่านก๊าซออกซิเจนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่าที่ต้องการ (สอดคล้องกับกรณีศึกษาที่ 3) โดยฟิล์มพอลิเมอร์ที่เหมาะสมสำหรับกรณีศึกษาดังกล่าวในฐานข้อมูลได้แก่ พอลิโพรพิลีน (ความถ่วงจำเพาะ 0.8871) และพอลิโพรพิลีน (extruded quench film) โดยฟิล์มพอลิเมอร์แต่ละชนิดจะมีความหนาแตกต่างกันเพื่อให้ได้ฟิล์มพอลิเมอร์แบบหลายชั้นที่มีค่าความสามารถในการซึมผ่านรวมของก๊าซออกซิเจนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ต้องการและมีราคาต้นทุนด้านวัตถุดิบต่ำสุดได้

ตารางที่ 5.7 ผลการออกแบบฟิล์มพอลิเมอร์แบบหลายชั้นสำหรับการเก็บรักษาผัก (Leek)

ชนิดผักและผลไม้	ลึค (Leek)				
น้ำหนักผักและผลไม้	0.3	kg			
ความเข้มข้นก๊าซออกซิเจน	2.2	%			
ความเข้มข้นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	4.9	%			
อัตราการใช้ออกซิเจน	10	ml kg <sup>-1</sup> hr <sup>-1</sup>			
อัตราการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	9	ml kg <sup>-1</sup> hr <sup>-1</sup>			
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	274.50	K			
ความชื้นสัมพัทธ์ในการจัดเก็บ	95	%			
พื้นที่ผิวฟิล์มพอลิเมอร์	888	cm <sup>2</sup>			
ความหนาของบรรจุภัณฑ์ฟิล์มพอลิเมอร์	1	mil			
ค่าความสามารถในการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจน	1.77E-02	ml mil cm <sup>-2</sup> hr <sup>-1</sup> atm <sup>-1</sup>			
ค่าความสามารถในการซึมผ่านของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	7.25E-02	ml mil cm <sup>-2</sup> hr <sup>-1</sup> atm <sup>-1</sup>			
ชนิดพอลิเมอร์	P(O <sub>2</sub> )	%dev.P(O <sub>2</sub> )	P(CO <sub>2</sub> )	%dev.P(CO <sub>2</sub> )	
ยางธรรมชาติ (Natural rubber)	8.43E-02	376.27	6.08E-01	738.51	
พอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (ความถ่วงจำเพาะ 0.9140)	7.15E-03	-59.60	3.52E-02	-51.45	
พอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (ความถ่วงจำเพาะ 0.9220)	1.02E-02	-42.37	7.07E-02	-2.48	
พอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (ความถ่วงจำเพาะ 0.9550)	2.27E-03	-87.18	1.12E-02	-84.55	
พอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (ความถ่วงจำเพาะ 0.9640)	1.33E-04	-99.25	6.57E-04	-99.09	
พอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (ความถ่วงจำเพาะ 0.9670)	1.52E-03	-91.41	7.54E-03	-89.60	
พอลิโพรพิลีน (molded)	3.51E-03	-80.17	2.08E-02	-71.31	
พอลิโพรพิลีน (extruded quench film)	4.07E-03	-77.00	4.92E-02	-32.14	
พอลิเอทิลีนเทอเรพทาเลท (Mylar)	1.27E-04	-99.28	4.28E-04	-99.41	
พอลิโพรพิลีน (ความถ่วงจำเพาะ 0.8871)	2.96E-03	-83.28	1.05E-02	-85.52	
พอลิโพรพิลีน (ความถ่วงจำเพาะ 0.8931)	2.61E-03	-85.25	9.02E-03	-87.56	
พอลิโพรพิลีน (ความถ่วงจำเพาะ 0.8998)	2.26E-03	-87.23	7.84E-03	-89.19	
พอลิโพรพิลีน (ความถ่วงจำเพาะ 0.9070)	3.35E-03	-81.07	1.94E-02	-73.24	
องค์ประกอบฟิล์มพอลิเมอร์แบบหลายชั้น	ความหนา	P(O <sub>2</sub> )	%dev.P(O <sub>2</sub> )	P(CO <sub>2</sub> )	%dev.P(CO <sub>2</sub> )
ยางธรรมชาติ (Natural rubber)	0.8592	1.77E-03	0.00	7.25E-02	0.00
พอลิโพรพิลีน (ความถ่วงจำเพาะ 0.8871)	0.1271				
พอลิโพรพิลีน (extruded quench film)	0.0137				

ตารางที่ 5.8 ผลการออกแบบฟิล์มพอลิเมอร์แบบหลายชั้นสำหรับการเก็บรักษาพริกไทยสด

ชนิดผักและผลไม้		พริกไทยสด				
น้ำหนักผักและผลไม้		0.2		kg		
ความเข้มข้นก๊าซออกซิเจน		3		%		
ความเข้มข้นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์		3		%		
อัตราการใช้ออกซิเจน		5		ml kg <sup>-1</sup> hr <sup>-1</sup>		
อัตราการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์		5		ml kg <sup>-1</sup> hr <sup>-1</sup>		
อุณหภูมิในการจัดเก็บ		281.50		K		
ความชื้นสัมพัทธ์ในการจัดเก็บ		85		%		
พื้นที่ผิวฟิล์มพอลิเมอร์		725		cm <sup>2</sup>		
ความหนาของบรรจุภัณฑ์ฟิล์มพอลิเมอร์		1		mil		
ค่าความสามารถในการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจน		7.5E-03		ml mil cm <sup>-2</sup> hr <sup>-1</sup> atm <sup>-1</sup>		
ค่าความสามารถในการซึมผ่านของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์		5.41E-02		ml mil cm <sup>-2</sup> hr <sup>-1</sup> atm <sup>-1</sup>		
ชนิดพอลิเมอร์		P(O <sub>2</sub> )	%dev.P(O <sub>2</sub> )	P(CO <sub>2</sub> )	%dev.P(CO <sub>2</sub> )	
ยางธรรมชาติ (Natural rubber)		1.19E-01	1486.67	8.03E-01	1384.29	
พอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (ความถ่วงจำเพาะ 0.9140)		1.14E-02	52.00	5.38E-02	-0.55	
พอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (ความถ่วงจำเพาะ 0.9220)		1.63E-02	117.33	1.03E-01	90.39	
พอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (ความถ่วงจำเพาะ 0.9550)		3.27E-03	-56.40	1.55E-02	-71.35	
พอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (ความถ่วงจำเพาะ 0.9640)		1.95E-04	-97.40	9.12E-04	-98.31	
พอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (ความถ่วงจำเพาะ 0.9670)		2.22E-03	-70.40	1.03E-02	-80.96	
พอลิเอทิลีนเทอแรพทาเลท (Mylar)		1.71E-04	-97.72	5.68E-04	-98.95	
พอลิโพรพิลีน (molded)		5.90E-03	-21.33	3.15E-02	-41.77	
พอลิโพรพิลีน (extruded quench film)		6.87E-03	-8.40	5.72E-02	5.73	
พอลิโพรพิลีน (ความถ่วงจำเพาะ 0.8871)		4.89E-03	-34.80	1.70E-02	-68.58	
พอลิโพรพิลีน (ความถ่วงจำเพาะ 0.8931)		4.31E-03	-42.53	1.46E-02	-73.01	
พอลิโพรพิลีน (ความถ่วงจำเพาะ 0.8998)		3.73E-03	-50.27	1.27E-02	-76.52	
พอลิโพรพิลีน (ความถ่วงจำเพาะ 0.9070)		5.63E-03	-24.93	2.94E-02	45.66	
องค์ประกอบฟิล์มพอลิเมอร์แบบหลายชั้น		ความหนา	P(O <sub>2</sub> )	%dev.P(O <sub>2</sub> )	P(CO <sub>2</sub> )	%dev.P(CO <sub>2</sub> )
ยางธรรมชาติ (Natural rubber)		0.1198	7.50E-03	0.00	5.41E-02	0.00
พอลิโพรพิลีน (ความหนาแน่น 0.8871)		0.0713				
พอลิโพรพิลีน (extruded quench film)		0.8089				

ตารางที่ 5.9 ผลการออกแบบฟิล์มพอลิเมอร์แบบหลายชั้นสำหรับการเก็บรักษาแอปเปิ้ล

ชนิดผักและผลไม้	แอปเปิ้ล				
น้ำหนักผักและผลไม้	2.27	kg			
ความเข้มข้นก๊าซออกซิเจน	3	%			
ความเข้มข้นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	3	%			
อัตราการใช้ออกซิเจน	1.1	ml kg <sup>-1</sup> hr <sup>-1</sup>			
อัตราการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	1.2	ml kg <sup>-1</sup> hr <sup>-1</sup>			
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	274.15	K			
ความชื้นสัมพัทธ์ในการจัดเก็บ	85	%			
พื้นที่ผิวฟิล์มพอลิเมอร์	1320	cm <sup>2</sup>			
ความหนาของบรรจุภัณฑ์ฟิล์มพอลิเมอร์	1	mil			
ค่าความสามารถในการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจน	1.02E-02	ml mil cm <sup>-2</sup> hr <sup>-1</sup> atm <sup>-1</sup>			
ค่าความสามารถในการซึมผ่านของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	8.14E-02	ml mil cm <sup>-2</sup> hr <sup>-1</sup> atm <sup>-1</sup>			
ชนิดพอลิเมอร์	P(O <sub>2</sub> )	%dev.P(O <sub>2</sub> )	P(CO <sub>2</sub> )	%dev.P(CO <sub>2</sub> )	
ยางธรรมชาติ (Natural rubber)	8.28E-02	711.7	5.99E-01	635.87	
พอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (ความถ่วงจำเพาะ 0.9140)	6.98E-03	-31.57	3.45E-02	-56.51	
พอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (ความถ่วงจำเพาะ 0.9220)	9.94E-03	-2.55	6.94E-02	-14.74	
พอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (ความถ่วงจำเพาะ 0.9550)	2.23E-03	-78.14	1.11E-02	-86.36	
พอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (ความถ่วงจำเพาะ 0.9640)	1.31E-04	-98.72	6.46E-04	-99.21	
พอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (ความถ่วงจำเพาะ 0.9670)	1.49E-03	-85.40	7.42E-03	-90.88	
พอลิเอทิลีนเทอแรพทาเลท (Mylar)	1.26E-04	-98.76	4.22E-04	-99.48	
พอลิโพรพิลีน (molded)	3.42E-03	-66.47	2.03E-02	-75.06	
พอลิโพรพิลีน (extruded quench film)	3.96E-03	-61.18	4.88E-02	-40.05	
พอลิโพรพิลีน (ความถ่วงจำเพาะ 0.8871)	2.89E-03	-71.67	1.03E-02	-87.35	
พอลิโพรพิลีน (ความถ่วงจำเพาะ 0.8931)	2.54E-03	-75.10	8.80E-03	-89.19	
พอลิโพรพิลีน (ความถ่วงจำเพาะ 0.8998)	2.20E-03	-78.43	7.65E-03	-90.60	
พอลิโพรพิลีน (ความถ่วงจำเพาะ 0.9070)	3.26E-03	-68.04	1.90E-02	-76.66	
องค์ประกอบฟิล์มพอลิเมอร์แบบหลายชั้น	ความหนา	P(O <sub>2</sub> )	%dev.P(O <sub>2</sub> )	P(CO <sub>2</sub> )	%dev.P(CO <sub>2</sub> )
ยางธรรมชาติ (Natural rubber)	0.6643	1.02E-02	0.00	8.14E-02	0.00
พอลิโพรพิลีน (ความถ่วงจำเพาะ 0.8871)	0.0552				
พอลิโพรพิลีน (extruded quench film)	0.2808				

ตารางที่ 5.10 ผลการออกแบบฟิล์มพอลิเมอร์แบบหลายชั้นสำหรับการเก็บรักษาชั้นฉ่ำ

ชนิดผักและผลไม้	ผักชั้นฉ่ำ (หันเป็นชั้น)				
น้ำหนักผักและผลไม้	0.7		kg		
ความเข้มข้นก๊าซออกซิเจน	5		%		
ความเข้มข้นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	3		%		
อัตราการใช้ก๊าซออกซิเจน	2.8		ml kg <sup>-1</sup> hr <sup>-1</sup>		
อัตราการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	1.7		ml kg <sup>-1</sup> hr <sup>-1</sup>		
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	274.50		K		
ความชื้นสัมพัทธ์ในการจัดเก็บ	92		%		
พื้นที่ผิวฟิล์มพอลิเมอร์	1210		cm <sup>2</sup>		
ความหนาของบรรจุภัณฑ์ฟิล์มพอลิเมอร์	1		mil		
ค่าความสามารถในการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจน	9.70E-03		ml mil cm <sup>2</sup> hr <sup>-1</sup> atm <sup>-1</sup>		
ค่าความสามารถในการซึมผ่านของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	3.79E-02		ml mil cm <sup>2</sup> hr <sup>-1</sup> atm <sup>-1</sup>		
ชนิดพอลิเมอร์	P(O <sub>2</sub> )	%dev.P(O <sub>2</sub> )	P(CO <sub>2</sub> )	%dev.P(CO <sub>2</sub> )	
ยางธรรมชาติ (Natural rubber)	8.43E-02	769.07	6.08E-01	1504.22	
พอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (ความถ่วงจำเพาะ 0.9140)	7.15E-03	-26.29	3.52E-02	-7.12	
พอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (ความถ่วงจำเพาะ 0.9220)	1.02E-02	5.15	7.07E-02	86.54	
พอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (ความถ่วงจำเพาะ 0.9550)	2.27E-03	-76.60	1.12E-02	-70.45	
พอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (ความถ่วงจำเพาะ 0.9640)	1.33E-04	98.63	6.57E-04	-98.27	
พอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (ความถ่วงจำเพาะ 0.9670)	1.52E-03	84.33	7.54E-03	-80.11	
พอลิเอทิลีนเทรฟทาเลต (Mylar)	1.27E-04	98.69	4.28E-04	-98.87	
พอลิโพรพิลีน (molded)	3.51E-03	63.81	2.08E-02	-45.12	
พอลิโพรพิลีน (extruded quench film)	4.07E-03	58.04	4.92E-02	29.82	
พอลิโพรพิลีน (ความถ่วงจำเพาะ 0.8871)	2.96E-03	69.48	1.05E-02	-72.30	
พอลิโพรพิลีน (ความถ่วงจำเพาะ 0.8931)	2.61E-03	73.09	9.02E-03	-76.20	
พอลิโพรพิลีน (ความถ่วงจำเพาะ 0.8998)	2.26E-03	76.70	7.84E-03	-79.31	
พอลิโพรพิลีน (ความถ่วงจำเพาะ 0.9070)	3.35E-03	65.46	1.94E-02	-48.81	
องค์ประกอบฟิล์มพอลิเมอร์แบบหลายชั้น	ความหนา	P(O <sub>2</sub> )	%dev.P(O <sub>2</sub> )	P(CO <sub>2</sub> )	%dev.P(CO <sub>2</sub> )
ยางธรรมชาติ	0.7117				
พอลิโพรพิลีน (ความถ่วงจำเพาะ 0.8871)	0.2584	9.70E-03	0.00	3.79E-02	0.00
PP extruded quench film	0.0299				

#### 5.4.2 กรณีศึกษาที่ 8 : ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในระหว่างการจัดเก็บต่อ บรรจุภัณฑ์แบบบรรยากาศตัดแปรชนิดฟิล์มพอลิเมอร์แบบหลาย ชั้นที่เหมาะสม

การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในระหว่างการจัดเก็บและการจำหน่ายอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการซึมผ่านรวมของก๊าซออกซิเจนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของฟิล์มพอลิเมอร์แบบหลายชั้นที่เหมาะสมที่อุณหภูมิการจัดเก็บหนึ่ง ทำให้ความเข้มข้นของก๊าซออกซิเจนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในบรรจุภัณฑ์เกิดการเปลี่ยนแปลงจนอาจจะทำให้เกิดการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจนได้ ดังในกรณีศึกษาที่ 8 ซึ่งศึกษาการจัดเก็บกะหล่ำปลีหั่นละเอียดน้ำหนัก 0.06 กิโลกรัมในช่วงอุณหภูมิ 278.15-298.15 เคลวิน โดยกำหนดให้มีความเข้มข้นก๊าซออกซิเจนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สภาวะคงตัวในทุก ๆ อุณหภูมิการจัดเก็บเท่ากับร้อยละ 3 และ 5 โดยปริมาตรตามลำดับ อัตราการใช้ก๊าซออกซิเจนและอัตราการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่อุณหภูมิใด ๆ สามารถคำนวณได้จากสมการการหายใจแบบยับยั้งชนิดอันคอมเพทิทีฟ ดังแสดงในตารางที่ 3.2 พื้นที่ผิวพอลิเมอร์เท่ากับ 720 ตารางเซนติเมตร ความหนาบรรจุภัณฑ์โดยรวมเท่ากับ 0.9843 mil ซึ่งสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นในการกำหนดชนิดและความหนาของฟิล์มพอลิเมอร์แต่ละชั้นที่เหมาะสมได้ดังแสดงภาคผนวก ง. ซึ่งสามารถนำมาสรุปดังในตารางที่ 5.11

จากตารางที่ 5.11 พบว่าที่อุณหภูมิการจัดเก็บต่าง ๆ จะได้ฟิล์มพอลิเมอร์แบบหลายชั้นที่เหมาะสมแตกต่างกันไป ดังนั้นการเลือกฟิล์มพอลิเมอร์แบบหลายชั้นที่เหมาะสมที่จะสามารถใช้ในการจัดเก็บกะหล่ำปลีหั่นละเอียดได้ตลอดช่วงอุณหภูมิ 278.15-298.15 เคลวิน จึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะส่งผลกระทบต่อความเข้มข้นก๊าซออกซิเจนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สภาวะคงตัวซึ่งสามารถคำนวณได้จากการแก้สมการที่สภาวะสมดุลของก๊าซออกซิเจนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยอัตราการใช้ก๊าซออกซิเจนและอัตราการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นฟังก์ชันกับความเข้มข้นก๊าซออกซิเจนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งผลการคำนวณแสดงในตารางที่ 5.12

จากตารางที่ 5.12 จะเห็นได้ว่าบรรจุภัณฑ์พอลิเมอร์แบบหลายชั้นชุดที่ 4 และชุดที่ 5 เหมาะสมที่จะนำมาเป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับกะหล่ำปลีหั่นละเอียดในช่วงอุณหภูมิ 278.15-298.15 เคลวิน เนื่องจากมีความเข้มข้นก๊าซออกซิเจนที่สภาวะคงตัวไม่ต่ำกว่าระดับความหนานานต่ำสุดซึ่งเท่ากับร้อยละ 1 โดยปริมาตร และความเข้มข้นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่สูงกว่าระดับความหนานานสูงสุดซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 โดยปริมาตร [32] มิเช่นนั้นจะทำให้ผลิตผลเกิดการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจนและเกิดการเน่าเสียได้ แต่การเลือกฟิล์มพอลิเมอร์แบบหลายชั้นชุดที่ 4 มีความเหมาะสมที่สุดเพราะมีราคาต้นทุนต่ำสุด มีความเข้มข้นก๊าซออกซิเจนต่ำกว่าและความเข้มข้นก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์สูงกว่าการใช้ฟิล์มพอลิเมอร์ชุดที่ 5 ทำให้ผักและผลไม้ในฟิล์มพอลิเมอร์ชุดที่ 4 มีอัตราการหายใจต่ำกว่าการเก็บผักและผลไม้ในฟิล์มพอลิเมอร์ชุดที่ 5

โดยสรุปเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการยืดอายุการเก็บรักษาผักและผลไม้ให้ยาวนานที่สุดตามที่ได้ออกแบบไว้ ควรใช้บรรจุภัณฑ์แบบบรรยากาศดัดแปรที่ใกล้เคียงกับสภาวะการจัดเก็บที่ได้ถูกออกแบบไว้มากที่สุด

ตารางที่ 5.11 ผลการออกแบบฟิล์มพอลิเมอร์แบบหลายชั้นสำหรับการเก็บรักษาอะไหล่ปลั๊กหินละเอียด

อุณหภูมิการจัดเก็บ (K)	278.15	283.15	288.15	293.15	298.15
อัตราการใช้ก๊าซออกซิเจน ( $\text{ml kg}^{-1} \text{hr}^{-1}$ )	12.877	22.013	36.951	60.851	98.590
อัตราการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ( $\text{ml kg}^{-1} \text{hr}^{-1}$ )	10.752	18.381	30.854	50.811	82.323
ค่าความสามารถในการซึมผ่านรวมของก๊าซออกซิเจนที่ต้องการ ( $\text{ml mil cm}^{-2} \text{hr}^{-1} \text{atm}^{-1}$ )	5.70E-03	9.80E-03	1.64E-02	2.71E-02	4.39E-02
ค่าความสามารถในการซึมผ่านรวมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ต้องการ ( $\text{ml mil cm}^{-2} \text{hr}^{-1}$ )	2.05E-02	3.51E-02	5.89E-02	9.71E-02	1.57E-01
ความหนาของพอลิเมอร์ที่ให้ค่าความสามารถในการซึมผ่านรวมของก๊าซตามต้องการได้ (mil)	ชุดที่ 1	ชุดที่ 2	ชุดที่ 3	ชุดที่ 4	ชุดที่ 5
ยางธรรมชาติ (Natural rubber)	0.3257	0.4467	0.5368	0.6131	0.6584
พอลิโพรพิลีน (ความถ่วงจำเพาะ 0.8871)	0.6426	0.5159	0.4113	0.3232	0.2179
พอลิโพรพิลีน (extruded quench film)	0.0159	0.0217	0.0362	0.0480	0.1079



ตารางที่ 5.12 ความเข้มข้นก๊าซออกซิเจนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สภาวะคงตัวสำหรับการเก็บรักษาอะไหล่ปัดหินละเอียดในฟิล์มพอลิเมอร์แบบหลายชั้นต่าง ๆ ในช่วงอุณหภูมิการจัดเก็บตั้งแต่ 278.15 ถึง 298.15 เคลวิน

อุณหภูมิการจัดเก็บ (เคลวิน)	ร้อยละความเข้มข้นก๊าซโดยปริมาตรที่สภาวะคงตัวของฟิล์มพอลิเมอร์แบบหลายชั้น					
	ชนิดของก๊าซภายในบรรจุภัณฑ์	ชุดที่ 1	ชุดที่ 2	ชุดที่ 3	ชุดที่ 4	ชุดที่ 5
278.15	O <sub>2</sub>	3.00	5.34	7.36	9.59	11.12
	CO <sub>2</sub>	5.00	4.28	3.58	2.95	2.20
283.15	O <sub>2</sub>	1.36	3.00	5.21	7.45	10.64
	CO <sub>2</sub>	5.53	5.00	4.29	3.58	2.43
288.15	O <sub>2</sub>	0.72	1.44	3.00	5.16	7.16
	CO <sub>2</sub>	5.79	5.53	5.00	4.29	3.42
293.15	O <sub>2</sub>	0.45	0.76	1.46	3.00	5.03
	CO <sub>2</sub>	5.97	5.81	5.53	5.00	4.18
298.15	O <sub>2</sub>	0.31	0.05	0.78	1.50	3.00
	CO <sub>2</sub>	6.11	6.13	5.85	5.57	5.00
ราคาของฟิล์มพอลิเมอร์แบบหลายชั้น (บาท)		0.0442	0.0452	0.0460	0.0467	0.0471