

อภิปรายผล สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ

อภิปรายผลการวิจัย

กลไกหลักที่ทำให้การเคลือบหลุมและร่องฟันมีประสิทธิภาพในการป้องกันฟันผุบนด้านบดเคี้ยวคือความสามารถในการยึดติดของวัสดุเคลือบหลุมและร่องฟันกับผิวเคลือบฟัน การดัดแปลงเติมสารประกอบฟลูออไรด์ลงในวัสดุให้สามารถปลดปล่อยฟลูออไรด์ออกมา จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันฟันผุมากขึ้น (Jensen และคณะ, 1990, Hicks และ Flaitz, 1992, 1998, 2000, Hicks, Flaitz และ Garcia-Godoy, 2000) เพราะฉะนั้นการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ทำการศึกษาระงับยั้งเชื้อและการรั่วซึมของวัสดุเคลือบหลุมและร่องฟันประเภทเรซินผสมฟลูออไรด์ โดยเลือกใช้เฮลิโอซิลเอฟ ซึ่งเป็นวัสดุประเภทเรซินผสมฟลูออไรด์ที่ได้รับการรับรองจากสมาคมทันตแพทย์แห่งประเทศไทย (ADA, 2002) และมีจำหน่ายในประเทศไทย เปรียบเทียบกับวัสดุประเภทเรซินไม่ผสมฟลูออไรด์ที่ผลิตจากบริษัทเดียวกันคือ เฮลิโอซิล เพื่อให้วัสดุเคลือบหลุมและร่องฟันประเภทเรซินผสมฟลูออไรด์กับวัสดุประเภทเรซินไม่ผสมฟลูออไรด์มีองค์ประกอบพื้นฐานใกล้เคียงกัน เฮลิโอซิลเอฟมีการดัดแปลงให้สามารถปลดปล่อยฟลูออไรด์โดยวิธีการเติมฟลูออโรซิลิเกตทกกลาส ดังตารางที่ 12

ตารางที่ 12 องค์ประกอบของเฮลิโอซิลและเฮลิโอซิลเอฟ

Helioseal		Helioseal F	
Bis-GMA, TGDMA	> 97 %	Bis-GMA, TGDMA	} 58.6 %
Titanium dioxide, Stabilizers, Catalysts	< 3 %	Urethane dimethacrylate	
		Fluorosilicate glass, Silicon dioxide	40.5 %
		Titanium dioxide, Stabilizers, Catalysts	< 1 %

ตอนที่ 1 การศึกษาแรงยึดเหนี่ยวของวัสดุเคลือบหลุมและร่องฟัน

ในการวิจัยเลือกใช้ฟันกรามถาวรซี่ที่ 3 ที่ตำแหน่งบริเวณกลางฟันด้านใกล้แก้ม ซึ่งได้ทำวิจัยนำร่องพบว่าในพื้นที่ในแนวระนาบเพียงพอในการวางวัสดุเคลือบหลุมและร่องฟันที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มิลลิเมตรจำนวน 2 ซันได้ ซึ่งมีผลทำให้สภาพของผิวเคลือบฟันของทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีลักษณะใกล้เคียงกันมากที่สุด นอกจากนี้ในตำแหน่งนี้พบว่าการสูญเสีย

เสียผิวเคลือบฟันน้อยที่สุดภายหลังการขัดผิวเคลือบฟันให้เรียบเพื่อทดสอบแรงยึดเหนี่ยว การทดสอบแรงยึดเหนี่ยวของวัสดุกับผิวเคลือบฟันจะใช้ผิวเคลือบฟันทางด้านใกล้แก้มซึ่งไม่ใช่ด้านที่ใช้เคลือบหลุมและร่องฟันจริง เนื่องจากต้องทำผิวเคลือบฟันให้เรียบ อยู่ในแนวระนาบและไม่มี การเผยผิของเนื้อฟัน จึงไม่สามารถใช้ด้านบดเคี้ยวซึ่งมีหลุมและร่องฟันมากเมื่อขัดให้เรียบอาจมีการเผยผิของเนื้อฟันได้

ในการเตรียมชิ้นตัวอย่างจะฝังฟันลงในเรซินหล่อใส่ให้ระดับของผิวเคลือบฟันที่ทดสอบอยู่ระดับเดียวกับขอบท่อพลาสติกแต่อยู่เหนือระดับของเรซินหล่อใส่ เพื่อให้ขอบท่อพลาสติกเป็นแนวนำการเคลื่อนลงของไบมิตของเครื่องทดสอบสากลให้ลงระหว่างรอยยึดของผิวเคลือบฟันกับวัสดุพอดิ และระดับของเรซินหล่อใส่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับของผิวเคลือบฟันเพื่อป้องกันเรซินหล่อใส่ที่เป็นของเหลวสีใสไหลแผ่ขึ้นมาคลุมผิวเคลือบฟันที่ใช้ทดสอบซึ่งจะมีผลต่อค่าแรงยึดเหนี่ยวที่ได้ และยังลดการปนเปื้อนของเรซินหล่อใส่บนผิวเคลือบฟันในขั้นตอนการขัดชิ้นตัวอย่างที่ขัดผิวเคลือบฟันพร้อมขอบท่อพลาสติกเพื่อให้ผิวเคลือบฟันมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มิลลิเมตร

การฉายแสงเพื่อให้วัสดุเคลือบหลุมและร่องฟันแข็งตัว (Polymerization) ในการวิจัยนี้แบ่งออกเป็น 2 ครั้งคือ ครั้งแรก 40 วินาทีในขณะที่วัสดุเคลือบหลุมและร่องฟันอยู่ในแบบซิลิโคนและครั้งที่สอง 20 วินาทีหลังจากแบบซิลิโคนออกแล้ว เพื่อให้วัสดุมีการแข็งตัวอย่างสมบูรณ์ (Complete set) การฉายแสงครั้งแรก 40 วินาทีเนื่องจากการทดสอบแรงยึดเหนี่ยววัสดุมีความหนาถึง 2 มิลลิเมตร เพื่อให้ไบมิตของเครื่องทดสอบสากลวางได้ การฉายแสงซ้ำอีก 20 วินาทีหลังจากซิลิโคนออกเนื่องจากแบบซิลิโคนมีความทึบแสงและหนาทำให้วัสดุด้านข้างและบริเวณยึดติดอาจไม่แข็งตัวเต็มที่ การใช้แบบซิลิโคนนี้จะต่างจากการทดลองอื่นที่นิยมใช้ท่อพลาสติกนำมาติดและยึดด้วยขี้ผึ้งซึ่งท่อพลาสติกอาจไม่ตั้งฉากกับผิวเคลือบฟันและมีการรั่วของวัสดุเคลือบหลุมและร่องฟันออกนอกพื้นที่ของท่อพลาสติกทำให้ได้พื้นที่ยึดติดมากกว่าที่กำหนดและได้ค่าแรงยึดเหนี่ยวมากขึ้นได้

การเปรียบเทียบค่าแรงยึดเหนี่ยวของวัสดุเคลือบหลุมและร่องฟันจากการวิจัยต่างๆ ไม่สามารถทำได้โดยตรง เนื่องจากแต่ละการวิจัยมีรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนการวิจัยแตกต่างกันเช่น ความเข้มข้นของสารละลายกรด เวลาที่ใช้กรดกัด ขนาดพื้นที่ของท่อพลาสติกสำหรับใส่วัสดุเคลือบหลุมและร่องฟัน เวลาฉายแสง และความเร็วไบมิตของเครื่องทดสอบสากล อย่างไรก็ตามค่าแรงยึดเหนี่ยวของเฮลิโอซิลและเฮลิโอซิลเฟฟจากการวิจัยครั้งนี้ก็สอดคล้องใกล้เคียงกับการวิจัยส่วนใหญ่ ดังแสดงในตารางที่ 13

ตารางที่ 13 การวิจัยเกี่ยวกับแรงยึดเหนี่ยวของวัสดุเคลือบหลุมและร่องฟันประเภทเรซิน

ผู้ศึกษา	วัสดุ	เวลา กรตกัด (วินาที)	พื้นที่ หน้าตัด (มม. ²)	เวลา ฉายแสง (วินาที)	ความเร็ว โบมิด (มม./นาท)	ค่าเฉลี่ย แรงยึดเหนี่ยว (MPa \pm SD)
การวิจัยครั้งนี้	Helioseal	30	7.07	60	0.5	15.52 \pm 3.75
	Helioseal F	30	7.07	60	0.5	15.91 \pm 5.18
Osorio และคณะ, 1996	Helioseal	20	ไม่แสดง	40	0.5	15.40 \pm 4.80
	Delton	20	ไม่แสดง	40	0.5	17.60 \pm 6.90
	Concise	20	ไม่แสดง	40	0.5	18.90 \pm 7.80
	FluroShield	20	ไม่แสดง	40	0.5	31.50 \pm 11.40
	Helioseal	60	ไม่แสดง	40	0.5	20.90 \pm 3.60
	Delton	60	ไม่แสดง	40	0.5	22.30 \pm 5.40
	Concise	60	ไม่แสดง	40	0.5	17.40 \pm 5.40
	FluroShield	60	ไม่แสดง	40	0.5	31.10 \pm 9.80
Garcia-Godoy และ คณะ, 1996	Helioseal	30	5.25	20	0.5	18.74 \pm 8.10
	Delton	30	5.25	20	0.5	14.59 \pm 7.38
	Concise	30	5.25	20	0.5	16.50 \pm 6.21
	PrismaShield	30	5.25	20	0.5	20.02 \pm 6.03
	FluroShield	30	5.25	20	0.5	15.46 \pm 5.33
	Helioseal	30	5.25	60	0.5	18.17 \pm 6.59
	Delton	30	5.25	60	0.5	13.33 \pm 5.96
	Concise	30	5.25	60	0.5	16.30 \pm 5.32
	PrismaShield	30	5.25	60	0.5	16.65 \pm 4.72
	FluroShield	30	5.25	60	0.5	20.80 \pm 7.93
Marcushamer และ คณะ, 1997	Helioseal	20	ไม่แสดง	40	1.0	14.00 \pm 3.36
	Alphaseal	20	ไม่แสดง	40	1.0	13.51 \pm 2.72
	Teethmate-F	20	ไม่แสดง	40	1.0	12.77 \pm 4.35

จากผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยแรงยึดเหนี่ยวของเฮลิโอสิลและเฮลิโอสิลเอฟ มีค่า 15.52 ± 3.75 และ 15.91 ± 5.81 เมกกะปาสคาล ตามลำดับ เมื่อทดสอบทางสถิติ แพร่ที่ทดสอบพบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p > 0.05$) ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Park และคณะ (1993) ที่ทดสอบแรงยึดเหนี่ยวของวัสดุเคลือบหลุมและร่องฟันประเภทเรซินไม่ผสมฟลูออไรด์กับประเภทเรซินผสมฟลูออไรด์ที่ผลิตจากบริษัทเดียวกันคือ PrismaShield และ FluroShield พบว่าค่าแรงยึดเหนี่ยวไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเช่นกัน ในการทดสอบแรงยึดเหนี่ยวของทั้ง 2 การทดลองจะทำการทดสอบหลังจากแช่วัสดุในน้ำกลั่น 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พบว่าได้ปลดปล่อยฟลูออไรด์ส่วนใหญ่ไปแล้ว (Garcia-Godoy และคณะ, 1997) ดังนั้นจากทั้ง 2 ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการดัดแปลงโดยการเติมเกลือโซเดียมฟลูออไรด์ของ FluroShield หรือการเติมฟลูออไรด์ลิเกทกลาสของเฮลิโอสิลเอฟแล้วมีการปลดปล่อยฟลูออไรด์ออกมาในระยะแรกไม่มีผลกระทบต่อแรงยึดเหนี่ยวของวัสดุเคลือบหลุมและร่องฟันทั้งสองชนิดนี้

ตอนที่ 2 การศึกษาการร่วซึมของวัสดุเคลือบหลุมและร่องฟัน

วัสดุเคลือบหลุมและร่องฟันต้องการการยึดติดแน่นสูง เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องมีพื้นที่ในการยึดเกาะให้มากที่สุด โดยวัสดุเคลือบหลุมและร่องฟันนี้จะยึดเกาะกับพื้นเอียงของปุ่มฟัน (Cuspal incline planes) มิใช่การไหลของวัสดุให้ถึงกันหลุมและร่องฟัน (Xalabarde และคณะ, 1998) ความแนบสนิทของวัสดุกับผิวเคลือบฟันมีความสำคัญต่อความสำเร็จของวัสดุชนิดนี้ หากเกิดการร่วซึมของวัสดุจะส่งผลให้เกิดฟันผุได้

การวิจัยครั้งนี้เลือกใช้เฉพาะฟันกรามน้อยบนซึ่งแต่ละซี่จะมีหลุมและร่องฟันที่มีลักษณะคล้ายกัน เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบลักษณะหลุมและความลึก และไม่เลือกใช้ฟันกรามน้อยล่างเนื่องจากมีพื้นเอียงด้านใกล้ลิ้นของปุ่มฟันด้านใกล้แก้ม (Lingual inclined plane of buccal cusp) มีลักษณะใหญ่และชันมาก ทำให้หลุมและร่องฟันตื้น การอ่านค่าการร่วซึมไม่เหมาะสมจะเปรียบเทียบกับฟันกรามน้อยบน

การทดสอบการร่วซึมในแต่ละการวิจัยมีวิธีการที่แตกต่างกันในรายละเอียดบางประการ เนื่องจากยังไม่มีวิธีมาตรฐานในการทดสอบการร่วซึม ทำให้ไม่สามารถเปรียบเทียบผลการทดลองระหว่างกันได้ (Jensen และ Handelman, 1978) เช่น การเก็บชิ้นตัวอย่าง (Storage) การเตรียมหลุมและร่องฟันด้วยการขยายหรือไม่ (Enameloplasty) การผ่านขบวนการเทอร์โมไซคลิก ชนิดของสีย้อม เวลาในการแช่สีย้อม กำลังขยายของกล้องสเตอริโอไมโครสโคป และเกณฑ์การให้คะแนน ดังแสดงในตารางที่ 14 และ 15

การเก็บชิ้นตัวอย่างมีวิธีการเก็บและเวลาในการแช่ต่างกันในการทดลอง ในการวิจัยครั้งนี้หลังจากทาววัสดุเคลือบหลุมและร่องฟันและฉายแสงเรียบร้อยแล้ว แช่ชิ้นตัวอย่างในน้ำกลั่นที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมงก่อนนำไปผ่านขบวนการเทอร์โมไซคลิก ซึ่งในช่วงเวลานี้จะมีการดูดน้ำของเรซินและวัสดุเกิดการขยายตัว จะทำให้เกิดความแนบสนิทของวัสดุมากยิ่งขึ้น (Crim และ Garcia-Godoy, 1987; Retief, 1991) ซึ่งต่างจากการศึกษาของ Xalabarde และคณะ (1998) หลังจากเตรียมวัสดุเคลือบหลุมและร่องฟันเรียบร้อยแล้ว นำไปผ่านขบวนการเทอร์โมไซคลิกในทันที หรือในการศึกษาของ Hatibovic-Kofman และคณะ (1998) หลังจากเตรียมวัสดุเคลือบหลุมและร่องฟันเรียบร้อยแล้ว จะแช่ชิ้นตัวอย่างในน้ำลายเทียมที่อุณหภูมิ 38 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วันก่อนนำไปผ่านขบวนการเทอร์โมไซคลิก ในประเด็นที่เกี่ยวกับการเก็บชิ้นตัวอย่างนี้ Crim และ Garcia-Godoy (1987) ทำการทดลองพบว่าระดับการร่วซึมที่เกิดขึ้นเมื่อนำชิ้นตัวอย่างผ่านขบวนการเทอร์โมไซคลิกทันทีหรือเก็บชิ้นตัวอย่าง

เข้าน้ำกลั่น 24 ชั่วโมงก่อนจึงนำไปผ่านขบวนการเทอร์โมไซคลิก ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

การผ่านขบวนการเทอร์โมไซคลิกจะจำลองสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในช่องปาก TISI (1994) แนะนำให้แช่ในอุณหภูมิ 5 สลับกับ 55 องศาเซลเซียส จำนวน 500 รอบ โดยแช่ในแต่ละอุณหภูมิไม่น้อยกว่า 20 วินาที ในการวิจัยนี้เลือกใช้อุณหภูมิและจำนวนรอบในการแช่ตาม TISI (1994) แต่เลือกใช้เวลากการแช่เป็น 30 วินาที เนื่องจากเวลา 30 วินาทีจะทำให้ผิวเคลือบฟันมีอุณหภูมิเสมอกันก่อนแช่อุณหภูมิอื่นต่อไป หากใช้เวลาในการแช่น้อยกว่านี้จะทำให้ผิวเคลือบฟันและวัสดุหุดและขยายตัวไม่เต็มที่ (Brown และคณะ, 1972) ส่วนจำนวนรอบที่ใช้ในการทดสอบมีได้ตั้งแต่ 1 ถึง 2500 รอบ (Kidd, 1976) การทดลองของ Crim และ Garcia-Godoy (1987) พบว่าระดับการร่วซึมที่เกิดขึ้นเมื่อนำขึ้นตัวอย่างผ่านขบวนการเทอร์โมไซคลิกจำนวน 100 รอบและจำนวน 1500 รอบ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

เกณฑ์การให้คะแนนการร่วซึม มีหลายลักษณะเช่น แบ่งเป็นระดับ วัดเป็นมิลลิเมตร หรือการแบ่งเป็นรั้วแต่ละด้าน เป็นต้น การแบ่งการร่วซึมเป็นระดับเองก็มีการแบ่งอีกหลายแบบ เช่น แบ่งเป็นระดับ 0-2 คือ ระดับ 0 (ไม่มีการร่วซึม) ระดับ 1 (มีการร่วซึมที่ผนังของหลุมและร่องฟัน) ระดับ 2 (มีการร่วซึมถึงก้นหลุมและร่องฟัน) (Cooley และคณะ, 1990) การแบ่งเป็นระดับ 0-3 คือ ระดับ 0 (ไม่มีการร่วซึม) ระดับ 1 (มีการร่วซึมน้อยกว่าครึ่งของระยะทางของวัสดุเคลือบหลุมและร่องฟัน) ระดับ 2 (มีการร่วซึมมากกว่าครึ่งของระยะทางของวัสดุเคลือบหลุมและร่องฟัน) ระดับ 3 (มีการร่วซึมถึงก้นหลุมและร่องฟัน) (Ovrebo และ Raadal, 1990, Park และคณะ, 1993, Salama และ Al-Hammad, 2002) การแบ่งเป็นระดับแบบนี้เป็นการแบ่งแบบหยาบ ๆ และการร่วของสีย้อมอาจจะรั้วอยู่เฉพาะส่วนบน ๆ ของแต่ละระดับ การวัดการร่วซึมของสีย้อมเป็นมิลลิเมตร (Xalabarde และคณะ, 1998, กมนพรและคณะ, 2000) การวัดในลักษณะนี้ได้ค่าที่ละเอียดขึ้นแต่ไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ เนื่องจากแต่ละหลุมและร่องฟันมีความลึกไม่เท่ากัน การแบ่งเป็นรั้วแต่ละด้านของด้านใกล้กลางด้านไกลกลางฟัน เช่น ระดับ 1 (รั้วด้านใกล้กลางหรือด้านไกลกลาง) ระดับ 2 (รั้วด้านใกล้กลางและด้านไกลกลาง) ระดับ 3 (รั้วด้านใกล้กลางถึงก้นหลุมและร่องฟันหรือด้านไกลกลางถึงก้นหลุมและร่องฟัน) ระดับ 4 (รั้วด้านใกล้กลางและด้านไกลกลางถึงก้นหลุมและร่องฟัน) (Theodoridou-pahini และคณะ, 1996) การแบ่งแบบนี้ไม่สามารถบอกถึงความรุนแรงหรือความลึกของสีย้อมได้ เพราะฉะนั้นในการวิจัยครั้งนี้เลือกใช้การรายงานผลการร่วซึมเป็นร้อยละของระยะทางของวัสดุเคลือบหลุมและร่องฟัน ซึ่งจะสามารถบอกถึงความรุนแรงของการร่วซึมได้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามพบว่ามีการร่วซึมมีแนวโน้มไปในทาง

เดียวกันคือ พบจำนวนตัวอย่างที่ไม่รั่วซึมหรือรั่วซึมน้อย (น้อยกว่าร้อยละ 50) ในปริมาณที่มาก และพบจำนวนตัวอย่างที่รั่วซึมมากหรือรั่วซึมถึงก้นหลุมและร่องฟันในปริมาณที่น้อย ดังแสดงในตารางที่ 14 และ 15

ตารางที่ 14 การวิจัยเกี่ยวกับการรั่วซึมของวัสดุเคลือบหลุมและร่องฟันเรซินประเภทไม่มีการเติม วัสดุอัดแทรก

ผู้ศึกษา	วัสดุ	เครื่องควบคุม อุณหภูมิ (รอบ/°C/°C)	ร้อยละ/สียอม/ เวลาแช่	กำลัง ขยาย (เท่า)	จำนวนตัวอย่างการรั่วซึม (%)
การวิจัยครั้งนี้	Helioseal	500/5/55	1 % เมทิลลีนบลู 24 ชั่วโมง	40	ระดับ 0 ไม่รั่ว 20 % ระดับ 1 รั่ว < 50% 54 % ระดับ 2 รั่ว > 50% 13 % ระดับ 3 รั่ว 100% 13 %
Cooley และคณะ, 1990	Helioseal	800/6/60	5 % เมทิลลีนบลู 4 ชั่วโมง	10	ระดับ 0 ไม่รั่ว 100 % ระดับ 1 รั่ว 0 % ระดับ 2 รั่วถึงก้นหลุม 0 %
Ovrebø และคณะ, 1990	Concise	25/5/60	0.5 % เมทิลลีนบลู	4	ระดับ 0 ไม่รั่ว 93 % ระดับ 1 รั่ว < 50% 7 % ระดับ 2 รั่ว > 50% 0 % ระดับ 3 รั่ว 100% 0 %
Xalabarde และ คณะ, 1998	Delton	ไม่ทำ	2 % เบสิกฟลูออไรด์ 24 ชั่วโมง	ไม่ แสดง	ระดับ 0 ไม่รั่ว 70 % ระดับ 1 รั่ว < 0.5 มม. 0 % ระดับ 2 รั่ว 0.5-1.0 มม. 0 % ระดับ 3 รั่ว 1.0-1.5 มม. 30%
	Delton	500/5/55		ไม่ แสดง	ระดับ 0 ไม่รั่ว 60 % ระดับ 1 รั่ว < 0.5 มม. 20 % ระดับ 2 รั่ว 0.5-1.0 มม. 0 % ระดับ 3 รั่ว 1.0-1.5 มม. 20%

ตารางที่ 14(ต่อ) การวิจัยเกี่ยวกับการรื้อฟื้นของวัสดุเคลือบหลุมและร่องฟันเรซินประเภทไม่มีสาร
เติมวัสดุอัดแทรก

ผู้ศึกษา	วัสดุ	เครื่องควบคุม อุณหภูมิ (รอบ/ $^{\circ}$ C/ $^{\circ}$ C)	ร้อยละ/สียอม/ เวลาแช่	กำลัง ขยาย (เท่า)	จำนวนตัวอย่างการรื้อฟื้น (%)
กมนพรและคณะ, 2000	Delton	200/5/55	2 % เบสีกฟูซซิน 48 ชั่วโมง	10	ระดับ 0 ไม่รื้อ 57.14%
					ระดับ 1 รื้อ < 0.5 มม. 10.71%
					ระดับ 2 รื้อ 0.5-1 มม. 17.86%
					ระดับ 3 รื้อ 1-1.5 มม. 10.71%
	Concise	200/5/55	10	ระดับ 4 รื้อ > 1.5 มม. 3.57%	
				ระดับ 0 ไม่รื้อ 56.67%	
				ระดับ 1 รื้อ < 0.5 มม. 0 %	
				ระดับ 2 รื้อ 0.5-1 มม. 13.33 %	
ระดับ 3 รื้อ 1-1.5 มม. 20 %					
ระดับ 4 รื้อ > 1.5 มม. 10 %					

ตารางที่ 15 การวิจัยเกี่ยวกับการรั่วซึมของวัสดุเคลือบหลุมและร่องฟันเรซินประเภทที่มีการเติม
วัสดุอัดแทรก

ผู้ศึกษา	วัสดุ	เครื่องควบ คุมอุณหภูมิ (รอบ/ $^{\circ}$ C/ $^{\circ}$ C)	ร้อยละ/สัปดาห์/ เวลาแช่	กำลัง ขยาย (เท่า)	จำนวนตัวอย่างการรั่วซึม (%)
การวิจัยครั้งนี้	Helioseal F	500/5/55	1 % เมทิลลีนบลู 24 ชั่วโมง	40	ระดับ 0 ไม่รั่ว 27 % ระดับ 1 รั่ว < 50% 53 % ระดับ 2 รั่ว > 50% 13.3 % ระดับ 3 รั่ว 100% 6.7 %
Cooley และคณะ, 1990	FluroShield	800/6/60	5 % เมทิลลีนบลู 4 ชั่วโมง	10	ระดับ 0 ไม่รั่ว 77 % ระดับ 1 รั่ว 13 % ระดับ 2 รั่วถึงกันหลุม 10 %
Park และคณะ, 1993	FluroShield	500/5/55	0.5 % เบลิกฟูซซิน	100	ระดับ 0 ไม่รั่ว 93 % ระดับ 1 รั่ว < 50% 7 % ระดับ 2 รั่ว > 50% 0 % ระดับ 3 รั่ว 100% 0 %
	PrismaShield	500/5/55		100	ระดับ 0 ไม่รั่ว 100 % ระดับ 1 รั่ว < 50% 0 % ระดับ 2 รั่ว > 50% 0 % ระดับ 3 รั่ว 100% 0 %
Xalabarde และคณะ, 1998	PrismaShield	ไม่ทำ	2 % เบลิกฟูซซิน 24 ชั่วโมง	ไม่ แสดง	ระดับ 0 ไม่รั่ว 90 % ระดับ 1 รั่ว < 0.5 มม. 0 % ระดับ 2 รั่ว 0.5-1.0 มม. 0 % ระดับ 3 รั่ว 1.0-1.5 มม. 10%
	PrismaShield	500/5/55		ไม่ แสดง	ระดับ 0 ไม่รั่ว 60 % ระดับ 1 รั่ว < 0.5 มม. 40 % ระดับ 2 รั่ว 0.5-1.0 มม. 0 % ระดับ 3 รั่ว 1.0-1.5 มม. 0%
Hatibovic-Kofman และคณะ, 1998	PrismaShield	2000/6/47	1 % เมทิลลีนบลู 24 ชั่วโมง	4	ระดับ 0 ไม่รั่ว 47 % ระดับ 1 รั่ว < 50% 47 % ระดับ 2 รั่ว > 50% 5 % ระดับ 3 รั่ว 100% 0 %

จากผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยการรั่วซึมของเฮลิโอสิลและเฮลิโอสิลเอฟ มีค่าร้อยละ 36.33 ± 32.24 และ 26.40 ± 31.29 ตามลำดับ เมื่อทดสอบทางสถิติ ที่ทดสอบพบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p > 0.05$) ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Park และคณะ (1993) ที่ทดสอบการรั่วซึมของวัสดุเคลือบหลุมและร่องฟันประเภทเรซินไม่ผสมฟลูออไรด์กับประเภทเรซินผสมฟลูออไรด์ที่ผลิตจากบริษัทเดียวกันคือ PrismaShield และ FluroShield พบว่าการรั่วซึมไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในการทดสอบการรั่วซึมวัสดุจะผ่านขบวนการเทอร์โมไซคลิก ซึ่งช่วงเวลานี้พบว่าเฮลิโอสิลเอฟและฟลูโรชีลด์ได้มีการปลดปล่อยฟลูออไรด์ส่วนใหญ่ไปแล้ว ดังนั้นการดัดแปลงโดยการเติมฟลูออโรซิลิเกตกลาสของเฮลิโอสิลเอฟและการเติมเกลือโซเดียมฟลูออไรด์ของฟลูโรชีลด์แล้วมีการปลดปล่อยฟลูออไรด์ส่วนใหญ่ออกมาในระยะแรกไม่มีผลกระทบต่อคุณสมบัติการรั่วซึมของวัสดุเคลือบหลุมและร่องฟันทั้งสองชนิดนี้

ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่าทั้งเฮลิโอสิลและเฮลิโอสิลเอฟ มีค่าเฉลี่ยการรั่วซึมประมาณ 1 ใน 3 ของระยะทางของวัสดุเคลือบหลุมและร่องฟัน ซึ่งบริเวณที่มีการรั่วซึมนี้อาจมีการสึกตามธรรมชาติหรือแตกหักหลุดไปได้และยังเหลือบริเวณที่มีการยึดติดแน่นอยู่อีก 2 ใน 3 ของระยะทางของวัสดุเคลือบหลุมและร่องฟันที่จะสามารถยึดติดอยู่และป้องกันฟันผุของหลุมและร่องฟันได้ อย่างไรก็ตามในส่วนที่เกิดการรั่วซึมก็อาจจะทำให้เกิดฟันผุข้างใต้ได้ ดังนั้นการเลือกใช้วัสดุเคลือบหลุมและร่องฟันประเภทเรซินผสมฟลูออไรด์ที่สามารถปลดปล่อยฟลูออไรด์ออกมายังผิวเคลือบฟันข้างเคียงหรือข้างใต้ได้ซึ่งการวิจัยส่วนใหญ่ทดลองแล้วพบว่าจะสามารถช่วยป้องกันหรือลดความลึกของรอยผุรอบ ๆ วัสดุเคลือบหลุมและร่องฟันได้มากยิ่งขึ้น น่าจะมีประโยชน์ในการลดความเสี่ยงในการผุที่บริเวณที่เกิดการรั่วซึมเหล่านี้ (Hicks และ Flaitz, 1992, 1998, 2000, Hicks, Flaitz และ Garcia-Godoy, 2000)

การวิจัยนี้พบว่าเฮลิโอสิลเอฟมีคุณสมบัติแรงยึดเหนี่ยวและการรั่วซึมไม่แตกต่างจากเฮลิโอสิล การวิจัยเกี่ยวกับอัตราการยึดติดของเฮลิโอสิลเอฟแม้จะมีไม่มาก พบว่ามีอัตราการยึดติดที่สูง ดังแสดงในรายงานของ Koch และคณะ (1997) และ Vrbic (1999) การวิจัยเกี่ยวกับผลของฟลูออไรด์ที่ปลดปล่อยออกมาจากวัสดุประเภทนี้สามารถช่วยป้องกันหรือลดการผุของฟันที่บริเวณใกล้เคียงหรือใต้วัสดุได้ (Hicks และ Flaitz, 1992, 1998, 2000, Hicks, Flaitz และ Garcia-Godoy, 2000) ดังนั้นการพิจารณาเลือกใช้เฮลิโอสิลเอฟซึ่งเป็นวัสดุเคลือบหลุมและร่องฟันประเภทเรซินผสมฟลูออไรด์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเคลือบหลุมและร่องฟันในการป้องกันฟันผุเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการเคลือบหลุมและร่องฟัน

สรุปผลการวิจัย

1. การเปรียบเทียบแรงยึดเหนี่ยวระหว่างเฮลิโซิลและเฮลิโซิลเอฟ ค่าแรงยึดเหนี่ยวไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p>0.05$)
2. การเปรียบเทียบการรั่วซึมระหว่างเฮลิโซิลและเฮลิโซิลเอฟ ค่าการรั่วซึมไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p>0.05$)

ข้อเสนอแนะ

1. การทดสอบแรงยึดเหนี่ยวและการรั่วซึม ขั้นตอนการแช่ชิ้นตัวอย่างในน้ำกลั่นเป็นเวลา 24 ชั่วโมง อาจมีการปรับเปลี่ยนเป็นเวลานานมากกว่า 24 ชั่วโมงเป็น 7 หรือ 30 วันเพื่อให้มีการปลดปล่อยฟลูออไรด์ออกมาเกือบทั้งหมดก่อนค่อยนำไปทดสอบว่าการปลดปล่อยฟลูออไรด์มีผลกระทบต่อคุณสมบัติของวัสดุหรือไม่
2. การทดสอบการรั่วซึมมักนิยมใช้ฟันกรามน้อยที่ต้องถอนเนื่องจากการจัดฟัน อาจทำการเคลือบหลุมและร่องฟันด้วยวัสดุประเภทเรซินผสมฟลูออไรด์และประเภทเรซินไม่ผสมฟลูออไรด์ในช่องปากก่อนเป็นเวลาตามที่กำหนดแล้วจึงถอนฟันออกมาดูการรั่วซึมต่อไป เพื่อให้ฟันและวัสดุอยู่ในสภาพจริงในช่องปาก
3. การวิจัยครั้งนี้เป็นการทดลองในห้องปฏิบัติการ เป็นการจำลองสภาวะในช่องปากในการทดสอบคุณสมบัติการยึดติดของวัสดุ จึงควรมีการทดสอบทางคลินิกเกี่ยวกับอัตราการยึดติดเปรียบเทียบระหว่างเฮลิโซิลและเฮลิโซิลเอฟที่ติดตามผลในระยะยาว เพื่อให้ได้ข้อสรุปถึงประโยชน์ของการเคลือบหลุมและร่องฟันด้วยเฮลิโซิลเอฟ