

ผลของสารเร่งปฏิกิริยาทรานส์ไอส์เทอร์ริฟิเคชันต่อความเข้ากันได้ของพอลิเมอร์ผสม
พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต/พอลิคาร์บอเนตโดยกระบวนการอัดรีดรีเอกทีฟ

นายนิรันดร์ ไทยปรีชา



วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์และเทคโนโลยีสิ่งทอ ภาควิชาวัสดุศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2544

ISBN 974-03-0383-8

ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

EFFECTS OF TRANSESTERIFICATION CATALYSTS ON COMPATIBILITY OF POLY(ETHYLENE
TEREPHTHALATE)/POLYCARBONATE BLENDS BY REACTIVE EXTRUSION PROCESS

Mr. Nirun Thaipreecha

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Science in Applied Polymer Science and Textile Technology

Department of Materials Science

Faculty of Science

Chulalongkorn University

Academic Year 2001

ISBN 974-03-0383-8

หัวข้อวิทยานิพนธ์

ผลของสารเร่งปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันต่อความเข้ากันได้ของ
พอลิเมอร์ผสมพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต/พอลิคาร์บอเนตโดยกระบวนการ
การอัดรีดรีแอกทีฟ

โดย

นายนิรันดร์ ไทยปรีชา


สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์และเทคโนโลยีสิ่งทอ


อาจารย์ที่ปรึกษา


อาจารย์ ดร. ดวงดาว อัจจงค์


คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้บัณฑิตวิทยาลัยรับนี้เป็นส่วน
หนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต



..... คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย โพธิ์พิจริต)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์


..... ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์ เสาวรณ ช่วยจุลจิตร)


..... อาจารย์ที่ปรึกษา
(อาจารย์ ดร. ดวงดาว อัจจงค์)


..... กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ไพพรรณ สันติสุข)



..... กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ อรุษา สรวารี)

นายนิรันดร์ ไทยปรีชา : ผลของสารเร่งปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอร์ิฟิเคชันต่อความเข้ากันได้ของพอลิเมอร์ผสมพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต/พอลิคาร์บอเนตโดยกระบวนการอัดรีดรีแอกทีฟ. (EFFECTS OF TRANSESTERIFICATION CATALYSTS ON COMPATIBILITY OF POLY(ETHYLENE TEREPHTHALATE)/POLYCARBONATE BLENDS BY REACTIVE EXTRUSION PROCESS) อ. ที่ปรึกษา : อ. ดร. ดวงดาว อาจองค์, 111 หน้า. ISBN 974-03-0383-8.

การผสมพอลิเมอร์แบบรีแอกทีฟระหว่างพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (PET) และ บิสฟีนอลเอพอลิคาร์บอเนต (PC) ในอัตราส่วน 50:50 โดยน้ำหนัก ด้วยเครื่องอัดรีดสกรูเดี่ยว เครื่องอัดรีดสกรูคู่ และเครื่องบราเบนเดอร์ ร่วมกับสารเร่งปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอร์ิฟิเคชันได้แก่ แอนทิมอนีไตรออกไซด์ (Sb_2O_3) และ ซิงค์ออกไซด์ (ZnO) พบว่าการใช้เครื่องบราเบนเดอร์เท่านั้นที่ทำให้พอลิเมอร์ผสมมีความเข้ากันได้ โดยเมื่อใช้สารเร่งปฏิกิริยาและอุณหภูมิในการผสมที่แตกต่างกันในการผสมด้วยเครื่องบราเบนเดอร์แล้วทำการวิเคราะห์อุณหภูมิกลาสทรานซิชันด้วยเทคนิคดีฟเฟอเรนเชียลสแกนิงแคลอริเมทรี (DSC) พบว่า พอลิเมอร์ผสมที่ใช้สารเร่งปฏิกิริยาแอนทิมอนีไตรออกไซด์ปริมาณ 1.5% สามารถทำให้พอลิเมอร์ผสมมีความเข้ากันได้ที่อุณหภูมิในการผสม $270\text{ }^{\circ}\text{C}$ ในขณะที่พอลิเมอร์ผสมที่ใช้สารเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์ในปริมาณ 1.5% สามารถทำให้พอลิเมอร์ผสมมีความเข้ากันได้ด้วยการใช้อุณหภูมิในการผสมที่ $290\text{ }^{\circ}\text{C}$ ในขณะที่ยกพิจารณาในแง่ของอุณหภูมิในการผสมพบว่าการใช้อุณหภูมิในการผสมที่ $290\text{ }^{\circ}\text{C}$ ร่วมกับการใช้สารเร่งปฏิกิริยาแอนทิมอนีไตรออกไซด์ปริมาณ 0.75% สามารถทำให้พอลิเมอร์ผสมมีความเข้ากันได้ ในขณะที่พอลิเมอร์ผสมที่ใช้สารเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์ต้องใช้ในปริมาณถึง 1.5% จึงจะสามารถทำให้พอลิเมอร์ผสมมีความเข้ากันได้ โดยพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตและพอลิคาร์บอเนตที่มีความเข้ากันได้จะมีอุณหภูมิกลาสทรานซิชันใกล้เคียงกับอุณหภูมิกลาสทรานซิชันที่คำนวณได้จากสมการของฟอกซ์ (Fox's equation)

นอกจากนี้ยังพบว่าอุณหภูมิในการผสมและปริมาณสารเร่งปฏิกิริยามีผลต่อน้ำหนักโมเลกุลและเสถียรภาพทางความร้อนของพอลิเมอร์ผสมด้วย โดยเมื่อใช้อุณหภูมิในการผสมและ/หรือใช้ปริมาณสารเร่งปฏิกิริยาที่สูงขึ้นจะทำให้น้ำหนักโมเลกุลและเสถียรภาพทางความร้อนของพอลิเมอร์ผสมลดลง

ภาควิชาวัสดุศาสตร์

ลายมือชื่อผู้ผลิต..... 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์ฯ ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา..... 

ปีการศึกษา 2544

4272324523 : MAJOR APPLIED POLYMER SCIENCE AND TEXTILE TECHNOLOGY

KEY WORD: transesterification / poly(ethylene terephthalate) / polycarbonate / PET / PC / reactive blending / antimony trioxide / zinc oxide / catalyst

NIRUN THAIPREECHA : EFFECTS OF TRANSESTERIFICATION CATALYSTS ON COMPATIBILITY OF POLY(ETHYLENE TEREPHTHALATE) /POLYCARBONATE BLENDS BY REACTIVE EXTRUSION PROCESS. THESIS ADVISOR : DR. DUANGDAO AHT-ONG, 111 pp. ISBN 974-03-0383-8.

Reactive blending of poly(ethylene terephthalate) (PET) and bisphenol A polycarbonate (PC) in composition of 50:50 by weight with transesterification catalysts, antimony trioxide (Sb_2O_3) and zinc oxide (ZnO), was performed in single screw extruder, twin screw extruder and Brabender. It was found that only the Brabender can make polymer blends compatible. The compatibility of the blends with various catalyst contents and different mixing temperatures was investigated by differential scanning calorimeter (DSC). The results showed that polymer blend with 1.5% antimony trioxide became compatible when the mixing temperature was 270°C , while polymer blend with 1.5% zinc oxide was compatible at higher temperature of mixing, i.e., 290°C . Considering at the mixing temperature of 290°C , the results revealed that polymer blend with 0.75% antimony trioxide achieved the compatibility, whereas the higher amount of zinc oxide, 1.5%, was required in order to make the blend compatible. It was also found that the glass transition temperature of compatible blends was in good agreement with the theoretical prediction from Fox's equation.

In addition, it was found that not only mixing temperature but catalyst content also affected the molecular weight and the thermal stability of the PET/PC blends. Furthermore, high mixing temperature and/or high catalyst content decreased molecular weight and thermal stability of the blends.

Department Materials Science

Field of study Applied Polymer Science and Textile Technology

Academic year 2001

Student's signature.....

Advisor's signature.....

Nirun Thaipreecha
Duangdao Aht-ong



กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ได้นั้น เนื่องจากการได้รับการสนับสนุนและความเอื้อเฟื้อทางด้านอาคารสถานที่ เครื่องมือ และวัสดุสำหรับการดำเนินงาน ตลอดจนได้รับความแนะนำทางวิชาการ และความช่วยเหลือในการทำวิทยานิพนธ์จากผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆเป็นอย่างดี ข้าพเจ้าจึงใคร่ขอขอบพระคุณบุคคลต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังรายนามต่อไปนี้

อาจารย์ ดร. ดวงดาว อัจจงค์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางในการทำวิทยานิพนธ์ จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี รศ. เสาวรจรรย์ ช่วยจุลจิตร์ รศ. ไพพรรณ สันติสุข และ รศ. อรุษา สรวารี กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่ให้คำแนะนำและช่วยตรวจสอบการจัดทำวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ อาจารย์ ดร. วิมลวรรณ พิมพ์พันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวัสดุศาสตร์ที่ให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อการทำวิทยานิพนธ์

บริษัท ไทยชินกอนินด์สตรีคอร์ปอเรชั่น จำกัด สำหรับความอนุเคราะห์เม็ดพลาสติก พอลิเอทิลีนเทเรพทาเลต บริษัท ไทยโพลีคาร์บอนเนต จำกัด สำหรับความอนุเคราะห์เม็ดพลาสติก พอลีคาร์บอนเนต บริษัท ไฟโมซ่า ออร์แกนิก เคมีคอล อินด์สตรี จำกัด สำหรับความอนุเคราะห์ ซิงค์ออกไซด์ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับความอนุเคราะห์ เครื่องมือในการทำพอลิเมอร์ผสม ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำหรับความอนุเคราะห์เครื่องมือในการตรวจสอบสมบัติเฉพาะ

นอกจากนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณ คุณสุวิชา กิตติกุลพันธ์ รุ่นพี่ภาควิชาวัสดุศาสตร์สำหรับความอนุเคราะห์สารเคมีหลายๆ ชนิด และเพื่อนๆ นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ พอลิเมอร์ประยุกต์และเทคโนโลยีสิ่งทอทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณอุดมศักดิ์ พาลี คุณณพดล เกิดดอนแฝก สำหรับคำปรึกษาที่มีประโยชน์ คุณวีระเดช กীরติธนวิทย์ สำหรับหนังสือหลายๆ เล่ม คุณพุลลสิริ รัตนนิยมกุล สำหรับการสนับสนุนในการจัดทำวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และสุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ที่ให้การสนับสนุนและให้กำลังใจในการทำวิทยานิพนธ์ รวมทั้งครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ช่วยประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่ข้าพเจ้าจนสำเร็จลุล่วงด้วยดี

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)	ง
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)	จ
กิตติกรรมประกาศ	ฉ
สารบัญ	ช
สารบัญตาราง	ญ
สารบัญรูป	ฎ
บทที่	
1 บทนำ	1
2 ทฤษฎีและวารสารปริทรรศน์.....	3
2.1 ความเข้ากันได้ของวัสดุผสม	3
2.2 กระบวนการทำให้พอลิเมอร์มีความเข้ากันได้	4
2.2.1 ความเข้ากันได้ทางอุณหพลศาสตร์	4
2.2.2 การเติมบล็อกหรือกราฟท์โคพอลิเมอร์	5
2.2.3 การเติมพอลิเมอร์ที่มีหมู่ฟังก์ชัน	6
2.2.4 การผสมแบบรีแอคทีฟ	6
2.3 กระบวนการผสม	7
2.3.1 เครื่องผสมภายในแบบที่ละชุด	8
2.3.2 การผสมแบบต่อเนื่อง	9
2.4 การตรวจสอบสมบัติเฉพาะของวัสดุผสม	11

2.4.1 การวิเคราะห์สมบัติทางความร้อนด้วยเครื่องดีฟเฟอเรนเชียลสแกนนิ่งแคลอริมิเตอร์	12
2.4.2 การวิเคราะห์ทางเทอร์โมแกรวิเมตรี	13
2.4.3 การหาน้ำหนักโมเลกุลด้วยเครื่องเจลเพอริมิเอชันโครมาโทกราฟี	14
2.4.4 การวิเคราะห์โครงสร้างทางเคมีด้วยอินฟราเรดสเปกโทรสโคปี	15
2.5 พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต	17
2.5.1 วัตถุประสงค์	17
2.5.2 การผลิตพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต	18
2.5.3 สมบัติของพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต.....	20
2.5.4 การใช้งาน.....	22
2.6 พอลิคาร์บอเนต	22
2.6.1 วัตถุประสงค์	23
2.6.2 การผลิตพอลิคาร์บอเนต	24
2.6.2.1 ฟอสจีนชั้นโดยตรง	24
2.6.2.2 ทรานส์เอสเทอร์ฟิเคชัน หรือ เอสเทอร์อินเทอร์เชนจ์	26
2.6.3 สมบัติของพอลิคาร์บอเนต	28
2.6.4 การใช้งาน.....	30
2.7 ปฏิกริยาทรานส์เอสเทอร์ฟิเคชัน.....	30
3 การทดลอง.....	36
3.1 วัตถุประสงค์และสารเคมี	36
3.2 อุปกรณ์และเครื่องมือ.....	36
3.3 วิธีการทดลอง	37
3.3.1 ขั้นตอนการผสม	37
3.3.2 การตรวจสอบสมบัติเฉพาะ	39
4 ผลการทดลองและวิจารณ์ผลการทดลอง.....	42

4.1 อุณหภูมิกลาสทรานซิชันของพอลิเมอรัสมระหว่าง PET กับ PC	42
4.1.1 อุณหภูมิกลาสทรานซิชันของพอลิเมอรัสมที่ทำการผสมด้วยเครื่องอัดรีดสกรูเดี่ยว	42
4.1.2 อุณหภูมิกลาสทรานซิชันของพอลิเมอรัสมที่ทำการผสมด้วยเครื่องอัดรีดสกรูคู่ ..	43
4.1.3 อุณหภูมิกลาสทรานซิชันของพอลิเมอรัสมที่ทำการผสมด้วยเครื่องบราเบนเดอร์ ...	44
4.2 อุณหภูมิการหลอมเหลวและปริมาณผลึก	51
4.3 อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีของพอลิเมอรัสม	56
4.4 น้ำหนักโมเลกุลของพอลิเมอรัสม	63
4.5 เสถียรภาพทางความร้อนและอุณหภูมิการสลายตัวของพอลิเมอรัสม	65
5 สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ	68
5.1 สรุปผลการทดลอง	68
5.2 ข้อเสนอแนะ	71
รายการอ้างอิง	72
ภาคผนวก	76
ภาคผนวก ก ดิฟเฟอเรนเชียลสแกนนิ่งแคลอริมิเตอร์เทอร์โมแกรม	77
ภาคผนวก ข แถบดูดซับจากเครื่องอินฟราเรดสเปกโทรสโคปี	83
ภาคผนวก ค น้ำหนักโมเลกุลจากเครื่องเจลเปอร์มิเอชันโครมาโทกราฟี	90
ภาคผนวก ง เทอร์โมแกรมวითรีเทอร์โมแกรม	100
ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์	111

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 2.1 การเปรียบเทียบสมบัติต่างๆ ของเครื่องอัดรีดสกรูเดี่ยวและเครื่องอัดรีดสกรูคู่	11
ตารางที่ 2.2 สมบัติทั่วไปของพอลิเอทิลีนเทรฟทาเรต	21
ตารางที่ 2.3 สมบัติทั่วไปของพอลิคาร์บอนเนต	28
ตารางที่ 3.1 อุณหภูมิในการผสม ปริมาณสารเร่งปฏิกิริยา และรหัสของสารตัวอย่างในการผสม	39
ตารางที่ 4.1 อุณหภูมิกลาสทรานซิชันของพอลิเมอรัผสมที่ทำการผสมด้วยเครื่องอัดรีดสกรูเดี่ยว	42
ตารางที่ 4.2 อุณหภูมิกลาสทรานซิชันของพอลิเมอรัผสมที่ทำการผสมด้วยเครื่องอัดรีดสกรูคู่	43
ตารางที่ 4.3 อุณหภูมิกลาสทรานซิชันของพอลิเมอรัผสมที่ทำการผสมด้วยเครื่องบราเบนเดอร์..	44
ตารางที่ 4.4 อุณหภูมิการหลอมเหลวและปริมาณผลึกของพอลิเมอรัผสมที่ใช้อุณหภูมิในการผสม 290 °C และใช้สารเร่งปฏิกิริยาปริมาณต่างกัน	52
ตารางที่ 4.5 อุณหภูมิการหลอมเหลวและปริมาณผลึกของพอลิเมอรัผสมที่ใช้สารเร่งปฏิกิริยา 1.5 % และใช้อุณหภูมิในการผสมต่างกัน	54
ตารางที่ 4.6 น้ำหนักโมเลกุลของพอลิเมอรัผสมที่ใช้อุณหภูมิในการผสม 290 °C และใช้สารเร่งปฏิกิริยาปริมาณที่ต่างกัน	63
ตารางที่ 4.7 น้ำหนักโมเลกุลของพอลิเมอรัผสมที่ใช้สารเร่งปฏิกิริยาปริมาณ 1.5% ในการผสมด้วยอุณหภูมิที่ต่างกัน	64
ตารางที่ 4.8 อุณหภูมิการสลายตัวของพอลิเมอรัผสมที่ใช้ปริมาณสารเร่งปฏิกิริยา และใช้อุณหภูมิในการผสมที่ต่างกัน	66

สารบัญรูป

	หน้า
รูปที่ 2.1 พอลิเมอร์ผสม 2 เฟสที่มีพฤติกรรมแบบ LCST และ UCST	5
รูปที่ 2.2 ตำแหน่งของบล็อก และกราฟท์โคพอลิเมอร์ที่ระหว่างเฟส	5
รูปที่ 2.3 เครื่องผสมภายในแบบที่ละชุด “แบนบิวรี”	8
รูปที่ 2.4 เครื่องอัดรีด	9
รูปที่ 2.5 สกรูชนิดหมุนทางเดียวกัน และสกรูชนิดหมุนสวนทางกัน	10
รูปที่ 2.6 เครื่องดีฟเฟอเรนเชียลสแกนนิ่งแคลอริมิเตอร์ (R คือเซลล์อ้างอิง S คือเซลล์ตัวอย่าง) .	12
รูปที่ 2.7 (ก) เครื่องวิเคราะห์ทางเทอร์โมแกรวิเมตรี (ข) TGA ของสารอ้างอิง	13
รูปที่ 2.8 ส่วนประกอบที่สำคัญของเครื่องเจลาเปอร์มิเอชันโครมาโทกราฟี	15
รูปที่ 2.9 ส่วนประกอบของเครื่องอินฟราเรดสเปกโทรสโคปี	16
รูปที่ 2.10 โครงสร้างของบิส(2-ไฮดรอกซีเอทิล)เทเรพทาเลต	19
รูปที่ 2.11 โครงสร้างของ 4,4'-ไดไฮดรอกซีไดฟีนิลแอลเคน	22
รูปที่ 2.12 ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอร์ฟิเคชันระหว่างสายโซ่ของพอลิเอสเทอร์	31
รูปที่ 3.1 (ก) การผสมพอลิเมอร์ด้วยเครื่องอัดรีดสกรูเดี่ยวหรือเครื่องอัดรีดสกรูคู่ (ข) การผสมพอลิเมอร์ด้วยเครื่องบราเวนเดอร์	37
รูปที่ 4.1 DSC ของ PET และ PC โหโมพอลิเมอร์	44
รูปที่ 4.2 DSC ของพอลิเมอร์ผสมเมื่อใช้อุณหภูมิในการผสม 290 °C และใช้สารเร่งปฏิกิริยา Sb ₂ O ₃ ในปริมาณต่างกัน	46
รูปที่ 4.3 DSC ของพอลิเมอร์ผสมเมื่อใช้อุณหภูมิในการผสม 290 °C และใช้สารเร่งปฏิกิริยา ZnO ในปริมาณต่างกัน	47
รูปที่ 4.4 DSC ของพอลิเมอร์ผสมเมื่อใช้สารเร่งปฏิกิริยา Sb ₂ O ₃ 1.5% เมื่อใช้อุณหภูมิในการผสมต่างกัน	49

รูปที่ 4.5 DSC ของพอลิเมอร์ผสมเมื่อใช้สารเร่งปฏิกิริยา ZnO 1.5% เมื่อใช้อุณหภูมิในการผสมต่างกัน	50
รูปที่ 4.6 อุณหภูมิการหลอมเหลวและปริมาณผลึกของพอลิเมอร์ผสมที่ใช้อุณหภูมิในการผสม 290 °C	53
รูปที่ 4.7 อุณหภูมิการหลอมเหลวและปริมาณผลึกของพอลิเมอร์ผสมที่ใช้สารเร่งปฏิกิริยา 1.5 %	55
รูปที่ 4.8 อินฟราเรดสเปกตรัมของ PET ไฮโมพอลิเมอร์ และ PC ไฮโมพอลิเมอร์.....	56
รูปที่ 4.9 อินฟราเรดสเปกตรัมของพอลิเมอร์ที่ไม่มีการเติมสารเร่งปฏิกิริยาในการผสม และใช้อุณหภูมิในการผสมต่างกัน.....	57
รูปที่ 4.10 A_{PC}/A_{PET} ของพอลิเมอร์ที่ไม่มีการเติมสารเร่งปฏิกิริยาในการผสม และใช้อุณหภูมิในการผสมต่างกัน.....	58
รูปที่ 4.11 อินฟราเรดสเปกตรัมของพอลิเมอร์ผสมเมื่อใช้อุณหภูมิในการผสม 290 °C และใช้สารเร่งปฏิกิริยา Sb_2O_3 ในปริมาณที่ต่างกัน.....	59
รูปที่ 4.12 อินฟราเรดสเปกตรัมของพอลิเมอร์ผสมเมื่อใช้อุณหภูมิในการผสม 290 °C และใช้สารเร่งปฏิกิริยา ZnO ในปริมาณที่ต่างกัน.....	59
รูปที่ 4.13 A_{PC}/A_{PET} ของพอลิเมอร์ผสมเมื่อใช้อุณหภูมิในการผสม 290 °C และใช้สารเร่งปฏิกิริยาในปริมาณที่ต่างกัน.....	60
รูปที่ 4.14 อินฟราเรดสเปกตรัมของพอลิเมอร์ผสมที่มีการเติมสารเร่งปฏิกิริยา Sb_2O_3 1.5 % ในการผสมด้วยอุณหภูมิที่ต่างกัน.....	61
รูปที่ 4.15 อินฟราเรดสเปกตรัมของพอลิเมอร์ผสมที่มีการเติมสารเร่งปฏิกิริยา ZnO 1.5 % ในการผสมด้วยอุณหภูมิที่ต่างกัน.....	61
รูปที่ 4.16 A_{PC}/A_{PET} ของพอลิเมอร์ผสมที่มีการเติมสารเร่งปฏิกิริยา 1.5 % ในการผสมที่อุณหภูมิ ต่างกัน	62
รูปที่ 4.17 TGA ของไฮโมพอลิเมอร์และพอลิเมอร์ผสมที่ไม่ใช้สารเร่งปฏิกิริยาในการผสม	65
รูปที่ 4.18 TGA ของพอลิเมอร์ผสมที่ใช้สารเร่งปฏิกิริยา Sb_2O_3 ในการผสม.....	66
รูปที่ 4.19 TGA ของพอลิเมอร์ผสมที่ไม่ใช้สารเร่งปฏิกิริยา ZnO ในการผสม	67