

## บทที่ 1

### บทนำ



วิธีหนึ่งในการทำให้วัสดุพอลิเมอร์มีสมบัติตามต้องการนั้น สามารถทำได้โดยการทำให้พอลิเมอร์ผสมซึ่งสามารถรวมสมบัติเด่นของพอลิเมอร์แต่ละชนิดเข้าด้วยกัน หรือลดขนาดของพอลิเมอร์ชนิดหนึ่งด้วยจุดเด่นของพอลิเมอร์อีกชนิดหนึ่ง อีกทั้งใช้เวลาและค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าการสังเคราะห์พอลิเมอร์ขึ้นมาใหม่ด้วย [1]

พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (poly(ethylene terephthalate): PET) หรือที่รู้จักกันในนามของเพท สามารถเตรียมได้จากปฏิกิริยาเอสเทอร์ฟิเคชัน (esterification) ระหว่างกรดเทเรฟทาเลอิก (terephthalic acid) หรือ ไดเมทิลเทเรฟทาเลต (dimethyl terephthalate) กับเอทิลีนไกลคอล (ethylene glycol) โดยในขั้นแรกของปฏิกิริยาผลิตภัณฑ์ที่ได้จะอยู่ในรูปของโอลิโกเมอร์ (oligomers) ของบิส(2-ไฮดรอกซีเอทิล)เทเรฟทาเลต (bis(2-hydroxyethyl)terephthalate) ก่อน จากนั้นบิส(2-ไฮดรอกซีเอทิล)เทเรฟทาเลต ซึ่งมีทั้งส่วนที่เป็นแอลกอฮอล์และเอสเทอร์จะเกิดปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอร์ฟิเคชัน (transesterification) ขึ้นจนได้เป็น PET ที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูง [2-3] PET เป็นพลาสติกวิศวกรรมชนิดหนึ่งที่มีการใช้งานกันอย่างกว้างขวาง เนื่องจากราคาไม่แพง และมีกระบวนการผลิตที่ง่าย [4] มีการนำ PET ไปใช้งานด้านเส้นใย เช่น เสื้อผ้า และเครื่องนุ่งห่ม ด้านบรรจุภัณฑ์ เช่น ขวดบรรจุน้ำอัดลม และขวดบรรจุน้ำมันพืช ด้านฟิล์ม เช่น แผ่นใสสำหรับถ่ายภาพเอกซเรย์ เทปแม่เหล็ก และฟิล์มเอกซเรย์ รวมทั้งชิ้นส่วนที่ต้องการความแข็งแรง มีขนาดที่แน่นอน ทนทานต่อการคืบ (creep) การขัดสี (wear) เช่น เกียร์ (gears) ตลับลูกปืน (bearings) และตัวเชื่อมต่อ (connectors) เป็นต้น [5-6] นอกจากนี้ PET ยังมีความคงทนต่อทั้งกรด ด่าง อ่อน น้ำมัน สารไฮโดรคาร์บอนแบบโซ่ตรง และวงแหวน (aliphatic and aromatic hydrocarbons) คาร์บอนเตตระคลอไรด์ (carbontetrachloride) และน้ำ

พอลิคาร์บอเนต (polycarbonate: PC) เป็นพลาสติกวิศวกรรมที่มีโครงสร้างอสัณฐาน โดยทั่วไปมีการผลิตได้ 2 วิธี คือ (1) จากปฏิกิริยาพอลิคอนเดนเซชันระหว่างผิว (interfacial polycondensation) ของบิสฟีนอลเอในไพริดีน (pyridine) กับฟอสจีน (phosgene) ภายใต้ภาวะต่าง หรือ (2) จากปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอร์ฟิเคชัน ระหว่างบิสฟีนอลเอ (bisphenol A) และไดฟีนิลคาร์บอเนต (diphenyl carbonate) โดยมีสารเร่งปฏิกิริยา [3] สมบัติที่โดดเด่นของ PC

เนื่องจากหมู่คาร์บอนเนตและวงแหวนเบนซินในสายโซ่โมเลกุล PC จึงมีความทนแรงกระแทกสูง ใส ความต้านทานต่อการขีดข่วน มีช่วงอุณหภูมิการใช้งานกว้าง มีความเสถียรต่อการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง สมบัติด้านไฟฟ้าดี และเมื่อติดไฟแล้วสามารถดับได้เอง [2,7] แต่มีข้อด้อยในด้านการผลิต เนื่องจากความหนืดสูงขณะหลอมเหลว และมีความต้านทานต่อสารเคมีที่จำกัด การใช้งานของ PC มีหลายด้าน ได้แก่ ด้านอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เป็นส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ กล้อง สวิตช์ไฟ ปลั๊ก และตัวเชื่อมต่อ ด้านเครื่องกลและวิศวกรรม เช่น ส่วนประกอบของปั๊ม วาล์ว และ โครงเครื่องยนต์ ด้านวัสดุที่ต้องการความใส เช่น คอมแพคดิสก์ กระจก และหลังคา นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นเส้นใยนำแสงชนิดพอลิเมอร์ (polymeric optical fibers) ได้อีกด้วย [5]

ดังนั้นวัสดุผสมระหว่าง PET และ PC จึงรวมความเหนียว (toughness) ของ PC ร่วมกับ ความต้านทานต่อสารเคมีและความง่ายในการผลิตของ PET ไว้ อย่างไรก็ตามจากการศึกษาทาง สันฐานวิทยาพบว่าพอลิเมอร์ผสมส่วนมากจะเกิดการแยกเฟส เนื่องจากความเข้ากันไม่ได้ ระหว่างพอลิเมอร์ ดังนั้นการปรับปรุงหรือเพิ่มความสามารถในการเข้ากันได้ระหว่างพอลิเมอร์ผสม นั้นโดยทั่วไปแล้วสามารถทำได้โดยการเติมสารช่วยผสม (compatibilizer) เพื่อเพิ่มแรงดึงดูด ระหว่างเฟส [8] หรือการทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างส่วนผสมขึ้นได้ [9] จากงานวิจัยที่ผ่านมา พบว่าการผสมระหว่างพอลิเอสเทอร์และ PC สามารถเกิดปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอร์ฟิเคชันได้จาก สารเร่งปฏิกิริยา 2 ประเภทคือ (1) สารเร่งปฏิกิริยาที่คงเหลืออยู่ (residual catalysts) จากการ พอลิเมอไรเซชันของ PET หรือของ PC [10-12] และ (2) จากสารเร่งปฏิกิริยาที่เพิ่มเข้าไปใหม่ [12-19] โดยสารเร่งปฏิกิริยาจะทำให้เกิดโคพอลิเมอร์ของ PET และ PC ขึ้น

งานวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาความเข้ากันได้ของวัสดุผสมระหว่าง PET กับ PC โดยการเติม สารเร่งปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอร์ฟิเคชันเข้าไปในระบบ โดยจะทำการศึกษาถึงผลของชนิดและ ปริมาณของสารเร่งปฏิกิริยาชนิดต่างๆ รวมทั้งศึกษาถึงผลของอุณหภูมิในการผสมพอลิเมอร์ โดย คาดหวังว่าข้อมูลที่ได้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาวัสดุผสมระหว่าง PET กับ PC ให้มีความเข้ากัน ได้มากขึ้นซึ่งจะส่งผลไปสู่การปรับปรุงสมบัติด้านอื่นๆ ของวัสดุผสมชนิดนี้ต่อไป