

บทที่ 2

วรรณคดีที่เกี่ยวข้อง

ตั้งแต่ก่อนปี ค.ศ. 1970 งานทันตกรรมจัดฟันชนิดติดแน่นอาศัยการติดแบรคเกตบนปลอกโลหะรัดฟัน (band) ก่อน แล้วจึงนำไปยึดด้วยซีเมนต์ (cement) บนตัวฟันอีกทีหนึ่ง ซึ่งพบว่ามีข้อเสียหลายประการ ได้แก่ ต้องแยกฟันให้เกิดช่องว่างระหว่างฟันข้างเคียง เนื่องจากปลอกโลหะรัดฟันมีความหนา ซึ่งการแยกฟันนี้จะทำให้ผู้ป่วยเกิดความเจ็บปวด และความหนาของปลอกโลหะรัดฟันมีผลให้ความยาวของส่วนโค้งของฟัน (dental arch) เพิ่มขึ้น ภายหลังการถอดเครื่องมือออกแล้วทำให้เกิดช่องห่างในจุดสัมผัสระหว่างฟัน (contact point) เป็นผลให้เศษอาหารติดได้ง่าย ขอบของปลอกโลหะรัดฟันเองจะระคายเคืองต่อเหงือกทำให้เกิดโรคเหงือกอักเสบ และเกิดการสะสมของแผ่นคราบจุลินทรีย์ (dental plaque) ได้ง่าย เป็นผลให้มีภาวะการละลายของแร่ธาตุ (decalcification) ในผิวเคลือบฟันซึ่งจะพบเป็นจุดด่างขาว (white spot) ถาวรบนผิวเคลือบฟัน นอกจากนี้อาจพบว่าซีเมนต์ละลายตัวออกไปทำให้เกิดช่องว่างใต้ปลอกโลหะรัดฟันและเกิดฟันผุ โดยที่ทันตแพทย์ผู้รักษาไม่สามารถมองเห็นได้ รวมทั้งการลองและยึดปลอกโลหะรัดฟันให้เหมาะสมกับฟันแต่ละซี่ต้องใช้เวลาานาน และผู้ป่วยเองก็รู้สึกว่าการมีปลอกโลหะรัดฟันหุ้มบนตัวฟันเป็นสิ่งที่ไม่สวยงาม จึงทำให้มีวิวัฒนาการวิธีการยึดแบรคเกตบนตัวฟันโดยตรง (Fields, 1982; Proffit และ Fields, 1993)

ในปี ค.ศ. 1955 Buonocore ได้เสนอบทความเกี่ยวกับวัสดุยึดและผิวเคลือบฟัน เรียกว่าเทคนิคการใช้กรดกัดผิวเคลือบฟัน (acid etching technic) ซึ่งพบว่าถ้าผิวเคลือบฟันถูกกัดด้วยกรดฟอสฟอริก (phosphoric acid) ที่ความเข้มข้นร้อยละ 85 ก่อน จะทำให้วัสดุยึดที่ติดบนผิวเคลือบฟันมีความแข็งแรงในการยึดมากยิ่งขึ้นแม้ในสภาวะที่มีความชื้นในช่องปาก จากบทความดังกล่าวทำให้เกิดการพัฒนาวัสดุและวิธีการมากมาย และนิยมใช้แพร่หลายในงานทันตกรรมป้องกัน (preventive dentistry) และงานทันตกรรมบูรณะ (operative dentistry) ต่อมา Newman (1964) ได้นำเอาเทคนิคการใช้กรดกัดผิวเคลือบฟันนี้มาใช้ในงานทันตกรรมจัดฟันชนิดติดแน่น เพื่อยึดแบรคเกตให้ติดกับผิวเคลือบฟันโดยตรงด้วยวัสดุยึด โดยการยึดระหว่างผิวเคลือบฟันและฐานแบรคเกตเป็นการยึดแบบเชิงกล เรียกเทคนิคการยึดแบรคเกตให้ติดกับผิวเคลือบฟันโดยตรงนี้ว่า วิธีไดเรกบอนด์


เมื่อการจัดฟันสิ้นสุดลงและถอดแบร็กเกตออกจากตัวฟันแล้วจำเป็นต้องบูรณะผิวเคลือบฟันให้มีสภาพใกล้เคียงกับผิวเคลือบฟันปกติมากที่สุด เป็นผลให้เกิดการสูญเสียผิวเคลือบฟันไปในปริมาณต่างๆ กัน (Daft และ Lugassy, 1974; Bennett, Schoen, และ Going, 1979; Zachrisson และ Årtun, 1979; Diedrich, 1981; Sandison, 1981) โดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องของหลายประการ ได้แก่

1. โครงสร้างของผิวเคลือบฟัน
2. ความเข้มข้นของกรดและระยะเวลาในการใช้กรดกัดผิวเคลือบฟัน
3. วัสดุยึดหรือแอตชีซีพีเรซิน
4. แบร็กเกต
5. วิธีการติดแบร็กเกต
6. วิธีการถอดแบร็กเกต
7. วิธีการกำจัดแอตชีซีพีเรซินและบูรณะผิวเคลือบฟัน


โดยปัจจัยเหล่านี้บางอย่างทันตแพทย์ผู้รักษาไม่สามารถควบคุมได้ แต่บางอย่างสามารถหลีกเลี่ยงหรือเลือกให้เกิดขึ้นได้เพื่อให้เกิดการสูญเสียผิวเคลือบฟันน้อยที่สุด

โครงสร้างของผิวเคลือบฟัน (Kitamura, Oda และ Hess, 1992; Avery และ Steele, 1994; Ten Cate, 1994)

ผิวเคลือบฟันเป็นเนื้อเยื่อที่มีความแข็งมากที่สุดในร่างกาย ประกอบด้วยสารอนินทรีย์ (inorganic material) ร้อยละ 96-98 สารอินทรีย์ (organic material) และน้ำอีกร้อยละ 2-4 สารอนินทรีย์ในผิวเคลือบฟันประกอบด้วย ผลึกของแคลเซียมและฟอสฟอรัสเรียกว่า ผลึกไฮดรอกซีอะพาไทต์ เช่นเดียวกับที่พบในเนื้อฟัน (dentine) และกระดูก (bone) ผิวเคลือบฟันที่สร้างสมบูรณ์แล้วเมื่อสูญเสียไปจะไม่มีการสร้างขึ้นใหม่เพื่อทดแทนเหมือนกระดูกและเนื้อฟัน ผิวเคลือบฟันมีความหนามากที่สุดบริเวณปุ่มฟัน (cusp) หรือขอบด้านตัด (incisal edge) โดยอาจพบว่าหนาถึง 2.5 มิลลิเมตร แล้วค่อยๆ บางลงและบางที่สุดบริเวณคอฟัน (cervical) ดังรูปที่ 3 และ 4




รูปที่ 3 แสดงภาพตัดตามยาว (longitudinal section) ของฟันหน้า (incisor) (Kitamura, Oda และ Hess, 1992)



รูปที่ 4 แสดงภาพตัดตามยาวของฟันกรามน้อย (premolar) (Kitamura, Oda และ Hess, 1992)

โครงสร้างของผิวเคลือบฟันมีลักษณะเป็นแท่ง เรียกว่าแท่งเคลือบฟัน (enamel rod, enamel prism) เรียงตัวกันเริ่มจากรอยต่อของชั้นเคลือบฟันและเนื้อฟัน (dentinoenamel junction) การเรียงตัวของแท่งเคลือบฟันชั้นในมีลักษณะเป็นคลื่น (wavy arrangement) แต่ด้านนอกมีลักษณะเป็นเส้นตรง (straight alignment) การเรียงตัวของแท่งเคลือบฟันในแต่ละตำแหน่งของฟันแต่ละซี่จะแตกต่างกัน ดังรูปที่ 5 แท่งเคลือบฟันมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยประมาณ 4 ไมครอน ถ้าตัดแท่งเคลือบฟันตามขวาง (cross section) จะพบลักษณะคล้ายรูกุญแจ (keyhole) เป็นส่วนใหญ่ (รูปที่ 6B) และอาจพบลักษณะอื่นๆ ได้ ขึ้นอยู่กับแนวการตัดและตำแหน่งของแท่งเคลือบฟันภายในผิวเคลือบฟัน ดังรูปที่ 6


เมื่อตัดแท่งเคลือบฟันตามยาวและศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ดังรูปที่ 7 จะพบลายตามขวาง (cross-striation) เป็นระยะทุกๆ ประมาณ 4 ไมครอน เส้นเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับแบบอย่างในการสร้างแท่งเคลือบฟันในแต่ละวัน (daily pattern of enamel rod formation) แสดงได้ตามแบบจำลองดังรูปที่ 8



รูปที่ 5 แสดงการเรียงตัวของแท่งเคลือบฟัน (Kitamura, Oda และ Hess, 1992)
 A. การเรียงตัวของแท่งเคลือบฟันบริเวณกลางฟัน (mid-coronal) ในฟันกราม (molar)
 B. การเรียงตัวของแท่งเคลือบฟันบริเวณคอฟันในฟันเขี้ยว (canine) และฟันกรามน้อย




รูปที่ 6 แสดงภาคตัดขวางของแท่งเคลือบฟัน (Kitamura, Oda และ Hess, 1992)
 A. บริเวณผิวด้านนอกของผิวเคลือบฟัน
 B. บริเวณห่างจากรอยต่อระหว่างชั้นเคลือบฟันกับเนื้อฟัน ประมาณ 100 ไมครอน
 C. บริเวณห่างจากรอยต่อระหว่างชั้นเคลือบฟันกับเนื้อฟัน ประมาณ 50 ไมครอน
 D. บริเวณใกล้กับรอยต่อระหว่างชั้นเคลือบฟันกับเนื้อฟัน



รูปที่ 7 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดของแท่งเคลือบฟัน ที่เตรียมโดยการฝนผิวเคลือบฟันให้เป็นแผ่นบางตามยาวแล้วกัดด้วยกรด (Kitamura, Oda และ Hess, 1992)

- A. ลายตามขวางของแท่งเคลือบฟัน แสดงโดยหัวลูกศร ที่กำลังขยาย 800 เท่า
- B. กำลังขยาย 1,500 เท่า
- C. กำลังขยาย 7,000 เท่า

1. แสดงแท่งเคลือบฟัน 2. แสดงลายตามขวาง 3. สารระหว่างแท่งเคลือบฟัน (interrod substance)




รูปที่ 8 แบบจำลองของแท่งเคลือบฟัน (Kitamura, Oda และ Hess, 1992)

เมื่อส่องดูแท่งเคลือบฟันที่ตัดตามขวางด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด จะเห็นลักษณะคล้ายลูกศร ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนหัว (head) และส่วนหาง (tail) ส่วนหัวมักชี้ไปยังขอบด้านตัดหรือปุ่มฟัน และแยกจากส่วนหัวของแท่งเคลือบฟันข้างเคียงด้วยส่วนหาง ดังรูปที่ 9 ส่วนหางของแท่งเคลือบฟันชี้ไปที่บริเวณคอฟัน การเรียงตัวของผลึกไฮดรอกซีอะพาไทต์ในแท่งเคลือบฟันบริเวณกึ่งกลางของส่วนหัว จะเรียงตัวขนานกับแนวแกนของแท่งเคลือบฟัน แล้วค่อยๆ เฉียงตัวออกจากแกนของแท่งเคลือบฟัน เมื่อห่างจากกึ่งกลางออกไปยังบริเวณรอบๆ จนถึงบริเวณหางและรอบๆ แท่งเคลือบฟัน ผลึกผิวเคลือบฟัน (enamel crystal) จะเรียงตัวเฉียงออกจนกระทั่งตั้งฉากกับแนวแกนของแท่งเคลือบฟัน ดังรูปที่ 10 ส่วนปลายของผลึกในแต่ละแท่งเคลือบฟันที่มาพบกันจะเป็นช่องว่างที่ไม่พบผลึกไฮดรอกซีอะพาไทต์อยู่เลย (prismless) เรียกว่า บริเวณระหว่างแท่งเคลือบฟัน (interrod area) หรือเยื่อหุ้มแท่งเคลือบฟัน (enamel rod sheath) ซึ่งมีขนาดประมาณ 1 ไมครอน ผิวเคลือบฟันบริเวณส่วนหัวของแท่งเคลือบฟันจะละลายตัวเร็วเมื่อถูกกัดด้วยกรด ส่วนบริเวณเยื่อหุ้มแท่งเคลือบฟันซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างส่วนหัวและส่วนหาง จะทนต่อการกัดของกรดได้มากกว่า

ถ้าตัดแท่งเคลือบฟันตามยาวจะพบเส้นโค้งวงกลมขนานกัน เริ่มจากรอยต่อระหว่างชั้นเคลือบฟันกับเนื้อฟันซึ่งเปรียบได้กับวงปีของต้นไม้ (annual) เรียกว่า เส้นของเรทเซียส (striae of Retzius) แท่งเคลือบฟันในบริเวณนี้พบว่ามีความหนาแน่นน้อยกว่าบริเวณอื่น เส้นของเรทเซียสที่มาสิ้นสุดที่ด้านนอกของผิวเคลือบฟันบริเวณคอฟันและกลางตัวฟัน มีลักษณะเป็นร่องตื้นๆ ในแนวนอน เรียกว่า เพอริคัยมาตา (perikymata) ดังรูปที่ 11 และ 12 ไม่พบร่องนี้บริเวณปุ่มฟันหรือ

ขอบด้านตัด แต่จะเห็นได้ชัดเจนบนผิวพื้นที่ขึ้นใหม่และจะสูญเสียไปอย่างรวดเร็วเมื่อได้รับการขัดสีจากอาหาร การแปรงพื้นและการบดเคี้ยว




รูปที่ 9 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดของแท่งเคลือบฟันที่เตรียมโดยผ่านผิวเคลือบฟันให้เป็นแผ่นบางตามขวาง แล้วกัดด้วยกรด (Kitamura, Oda และ Hess, 1992)


A. กำลังขยาย 3,500 เท่า

B. กำลังขยาย 10,000 เท่า

1. แท่งเคลือบฟัน 2. ส่วนหัวของแท่งเคลือบฟัน 3. ส่วนหางของแท่งเคลือบฟัน
4. ผลึกไฮดรอกซีอะพาไทต์ 5. เยื่อหุ้มแท่งเคลือบฟัน



รูปที่ 10 แบบจำลองแสดงการเรียงของผลึกไฮดรอกซีอะพาไทต์ในแท่งเคลือบฟัน (Avery และ Steele, 1994)



รูปที่ 11 ภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแท่งเคลือบฟัน เส้นของเรทเซียส และเพอริคัยมาตา (Kitamura, Oda และ Hess, 1992)



รูปที่ 12 แสดงเพอริคัยมาตาบริเวณด้านแก้มของฟันกรามน้อย (Howell และ Weekes, 1990)

ผลึกผิวเคลือบฟัน (Kitamura, Oda และ Hess, 1992; Hillson, 1996)

ผลึกผิวเคลือบฟันเป็นผลึกของแคลเซียมและฟอสฟอรัสซึ่งจัดเรียงตัวอยู่ในรูปของไฮดรอกซีอะพาไทต์ โดยมีสูตรโครงสร้างพื้นฐานทางเคมีดังนี้ $\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6(\text{OH})_2$ แต่รูปแบบของผลึกไฮดรอกซีอะพาไทต์ในผิวเคลือบฟันมักพบว่ามีความแตกต่างออกไปจากสูตรโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว (ตารางที่ 1) เนื่องจากมีการตกตะกอนของแคลเซียมในผลึกไม่สมบูรณ์ ทำให้เกิดช่องว่างภายในผลึกหรือมีไอออนของธาตุอื่นเข้ามาแทนที่ เช่น สตรอนเทียม (strontium)

คาร์บอเนต (carbonate) แมกนีเซียม (magnesium) ตะกั่ว (lead) หรือฟลูออไรด์ (fluoride) โดยพบว่าคาร์บอเนตและฟลูออไรด์มักเข้ามาแทนที่กลุ่มไฮดรอกซิล เกิดเป็น $\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6(\text{CO}_3)$ หรือ $\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6\text{F}_2$ การแทนที่ของธาตุเหล่านี้ในผลึกจะทำให้ความสามารถในการละลายของผลึกเมื่ออยู่ในสภาวะละลายกรดเพิ่มมากขึ้น ยกเว้นฟลูออไรด์ซึ่งทำให้ผลึกทนทานต่อกรดมากขึ้น

การศึกษาปริมาณหรือความเข้มข้นของธาตุแคลเซียมและ/หรือฟอสฟอรัสในผิวเคลือบฟัน มีจุดประสงค์เพื่อหาความสัมพันธ์ของธาตุดังกล่าวต่อคุณสมบัติต่างๆ ของผิวเคลือบฟัน เช่น การละลายของแร่ธาตุ การสะสมแร่ธาตุใหม่ (remineralization) ซึ่งเป็นลักษณะของขบวนการเกิดฟันผุ ความผิดปกติในการสร้างฟัน เช่น ลักษณะการเจริญบกพร่องหรือเกิดไฮโปแคลซีฟีเคชั่น เป็นต้น พบว่าผิวเคลือบฟันของฟันกราม มีอัตราส่วนระหว่างธาตุแคลเซียมและฟอสฟอรัส ตั้งแต่ 1.92-2.17 โดยคิดจากน้ำหนัก (Hillson, 1996)

APPTITES

Hydroxyapatite - $\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6(\text{OH})_2$

Substitutions of ions into hydroxyapatite lattice, and vacant sites

Ca^{2+} sites: Sr^{2+} , Ba^{2+} , Pb^{2+} , Ra^{2+}
 Na^+ , water, vacancy (less commonly)
 K^+ , Mg^{2+} (uncommon)

$(\text{PO}_4)^{3-}$ sites: $(\text{AsO}_4)^{3-}$
 $(\text{HPO}_4)^{2-}$, $(\text{CO}_3)^{2-}$, $(\text{HCO}_3)^-$ (less commonly)

OH^- sites: Cl^- , F^- , Br^- , I^- , $(\text{CO}_3)^{2-}$, O^{2-}
 water, vacancy (less commonly)

Fluoroapatite - $\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6\text{F}_2$

Fluorohydroxyapatite - $\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6(\text{OH},\text{F})_2$

Carbonate-containing apatite - $\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6\text{CO}_3$

In positioning by Pb, Ra, Sr, or ASO_4 ions are first deposited in the mineral phase of hard tissue and then slowly released.

Surface bound ions

Ca^{2+} , $(\text{PO}_4)^{3-}$, $(\text{HPO}_4)^{2-}$, $(\text{CO}_3)^{2-}$, $(\text{HCO}_3)^-$, Mg^{2+} , K^+ , citrate, water

OTHER CALCIUM PHOSPHATE MINERALS

Whitlockite - related to β -tricalcium phosphate, $\beta\text{-Ca}_3(\text{PO}_4)_2$, with impurities Mg^{2+} , Mn^{2+} or Fe^{2+}

Monetite - CaHPO_4

Brushite - $\text{CaHPO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

Octacalcium phosphate - $\text{Ca}_8(\text{HPO}_4)_2(\text{PO}_4)_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$

POSSIBLE SECONDARY MINERALS

Calite - CaCO_3

Goethite, lepidocrocite, limonite - $\text{FeO} \cdot \text{OH}$

Pyrite - FeS

Vivianite - $\text{Fe}_3\text{P}_2\text{O}_8 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$

ตารางที่ 1แร่ธาตุในเนื้อเยื่อแข็ง (hard tissue) (Hillson, 1996)

ความเข้มข้นของกรดและระยะเวลาในการใช้กรดกัดผิวเคลือบฟัน


Buonocore (1955) ได้ใช้กรดฟอสฟอริกที่ความเข้มข้นร้อยละ 85 ทาบนด้านทางริมฝีปาก (labial surface) ของฟันเป็นเวลา 30 วินาที ล้างน้ำแล้วทำให้แห้ง ภายหลังจากหยดเรซินลงไปบนผิวเคลือบฟันและปล่อยให้แข็งตัวพบว่า เรซินยึดอยู่บนผิวเคลือบฟันได้ดีกว่าเรซินที่อยู่บนผิวเคลือบฟันที่ไม่ได้รับการกัดด้วยกรด เขาได้อธิบายถึงสาเหตุที่ทำให้เรซินมีกำลังแรงยึดมากขึ้นนี้ว่า การใช้กรดกัดผิวเคลือบฟันจะทำให้ผิวเคลือบฟันเป็นรูพรุน เป็นผลให้พื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างเรซินและผิวเคลือบฟันเพิ่มมากขึ้น และเกิดร่างแหอินทรีย์ (organic framework) ของผิวเคลือบฟันขึ้นเพื่อให้เรซินยึดอยู่ได้ รวมทั้งกรดจะกำจัดผิวเคลือบฟันที่มีสภาพเฉื่อยออกไป ทำให้สามารถดูดซับเอาโพลาร์ฟอสเฟตได้ง่าย (polar phosphate) และเรซินยึดตัวบนผิวเคลือบฟันได้ดียิ่งขึ้น

Silverstone และคณะ (1975) ศึกษาผิวเคลือบฟันภายหลังถูกกัดด้วยกรดโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

1. Superficial etched zone เป็นชั้นผิวเคลือบฟันที่สูญเสียไปจากการใช้กรดกัด ลึกประมาณ 10 ไมครอน
2. Subsurface qualitative zone เป็นชั้นที่มีลักษณะเป็นรูพรุน อยู่ถัดจากชั้นแรกเข้าไปลึกประมาณ 20 ไมครอน
3. Subsurface quantitative zone เป็นชั้นที่อยู่ลึกที่สุด คือลึกเข้าไปอีกประมาณ 20 ไมครอน มีลักษณะแทบไม่แตกต่างจากผิวเคลือบฟันปกติเลย

และรูปแบบของผิวเคลือบฟันที่ถูกกัดด้วยกรด พบได้ 3 แบบคือ

- แบบที่ 1 กรดจะกำจัดแกนกลางของแท่งเคลือบฟัน (rod core) ออก โดยยังเหลือขอบของแท่งเคลือบฟันอยู่ ดังรูปที่ 13A ผิวเคลือบฟันที่ถูกกัดด้วยกรด จะพบแบบนี้ได้น้อยที่สุด
- แบบที่ 2 บริเวณรอบๆ ของแกนกลางของแท่งเคลือบฟันถูกกำจัดออกไป เหลือบริเวณแกนกลางของแท่งเคลือบฟันไว้ ดังรูปที่ 13B แบบนี้จะพบได้น้อยกว่าแบบแรก
- แบบที่ 3 ผิวเคลือบฟันถูกกรดกัดเขาแบบขรุขระ ไม่มีรูปแบบชัดเจน ดังรูปที่ 13C แบบนี้พบได้น้อยมาก



รูปที่ 13 การเปลี่ยนแปลงของผิวเคลือบพื้น เมื่อถูกกัดด้วยกรดตามการทดลองของ Silverstone และคณะ (1975)

- A. แบบที่ 1
- B. แบบที่ 2
- C. แบบที่ 3

Silverstone และคณะ (1975) กล่าวว่าผิวเคลือบพื้นภายหลังถูกกัดด้วยกรดจะมีลักษณะเป็นแบบใดขึ้นอยู่กับความเร็วของการเรียงตัวของผลึกไฮดรอกซีอะพาไทต์ เนื่องจากส่วนปลายของผลึกละลายเร็วกว่าส่วนด้านข้าง ดังนั้นในบริเวณที่ผลึกเรียงตัวตั้งฉากกับผิวเคลือบพื้นจะละลายได้ง่ายและพบว่ามีลักษณะดังแบบที่ 1 ซึ่งเป็นแบบที่พบได้บ่อย เนื่องจากผลึกไฮดรอกซีอะพาไทต์บริเวณส่วนหัวของแท่งเคลือบพื้นมีการเรียงตัวตั้งฉากกับผิวเคลือบพื้น ในขณะที่บริเวณส่วนหางของแท่งเคลือบพื้นเอียงตัวเอาด้านข้างของผลึกออกมาทางผิวเคลือบพื้นมากกว่าจึงละลายได้น้อยกว่า ส่วนบริเวณระหว่างแท่งเคลือบพื้นแต่ละอันมาพบกันซึ่งเป็นช่องว่างที่ไม่มีผลึกไฮดรอกซี

อะปาไทต์นั้นจะทนทานต่อการละลายได้มากที่สุด นอกจากนี้ความผิดปกติในการสร้างผิวเคลือบฟันในบางตำแหน่งที่ทำให้บริเวณนั้นไม่มีแท่งเคลือบฟันหรือมีน้อยกว่าปกติ จะทำให้เกิดการละลายของผลึกน้อยหรือทนทานต่อการละลายของกรดได้มาก ซึ่งจะเป็นผลให้แรงยึดแบบเกาะเกี่ยวของแอตอีซีฟเรซินน้อยลงไปด้วย (Gwinnett, 1971)

ส่วน Diedrich (1981) ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของผิวเคลือบฟันด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ภายหลังจากการถูกกัดด้วยกรดฟอสฟอริกที่ความเข้มข้นร้อยละ 50 พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 4 แบบ ดังรูปที่ 14 คือ

แบบที่ 1 Central etch type เกิดจากการละลายตัวของผลึกไฮดรอกซีอะปาไทต์ที่อยู่ในบริเวณแกนกลางของแท่งเคลือบฟัน ทำให้ผิวเคลือบฟันมีลักษณะคล้ายรวงผึ้ง (honeycomb-like image) โดยบริเวณรอบๆ ส่วนหัวของแท่งเคลือบฟันที่ถูกกรดกัดน้อยกว่า ยังคงมีลักษณะเป็นขอบยกสูง ลักษณะภายในมีผิวขรุขระที่พบรูปร่างหลายแบบ เช่น เป็นรูปโดม มียอดแหลมหลายยอด เป็นจุด เป็นต้น ส่วนหัวของแท่งเคลือบฟันแต่ละอันแยกจากกันด้วยรอยแยกเล็กๆ ที่มีขนาดประมาณ 2 ไมครอน

แบบที่ 2 Peripheral etch type กรดมีผลต่อบริเวณแกนกลางของแท่งเคลือบฟันน้อยมาก การละลายของผลึกไฮดรอกซีอะปาไทต์ส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่บริเวณโดยรอบของแท่งเคลือบฟัน


แบบที่ 3 Less structured etch type ผิวเคลือบฟันมีลักษณะเป็นรูพรุนขนาดเล็ก ไม่สม่ำเสมอปะปนไปกับปุ่มเล็กๆ ที่ยื่นขึ้นมา โดยมักพบว่าลักษณะการเปลี่ยนแปลงของผิวเคลือบฟันแบบนี้จะเกิดในบริเวณที่ไม่มีแท่งเคลือบฟัน (prism-free enamel) เช่นในพื้นที่เพิ่งขึ้นใหม่หรือบริเวณคอฟันของฟันที่ขึ้นเต็มที่แล้ว

แบบที่ 4 ลักษณะคล้ายดาวกระจายหรือต้นเฟิร์น (starlike หรือ fernlike patterns) เป็นลักษณะที่พบได้น้อย เนื่องจากการเรียงตัวของผลึกของแท่งเคลือบฟัน

ผลการเปลี่ยนแปลงของผิวเคลือบฟันในแบบที่ 1 และ 2 จะให้แรงยึดของแอตอีซีฟเรซินอยู่บนผิวเคลือบฟันได้ดีกว่าแบบที่ 3 และ 4

ได้มีผู้อธิบายความแตกต่างของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ว่า เกิดจากความแตกต่างของโครงสร้างของผิวเคลือบฟันชั้นนอกสุด เนื่องจากการเรียงตัวของแท่งเคลือบฟันและผลึกไฮดรอกซีอะปาไทต์ในฟันแต่ละตำแหน่ง แต่ละซี่มีความแตกต่างกัน เกิดจากความแตกต่างของแร่ธาตุ สารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์รวมทั้งความเข้มข้นของประจุไฮโดรเจน (H^+) ซึ่งอยู่ที่ชั้น

นอกของผิวเคลือบฟัน เกิดจากความเข้มข้นและพีเอช (pH) รวมทั้งระยะเวลาและวิธีการทากรดบนผิวเคลือบฟันด้วย (Johnson, Poole และ Tyler, 1971; Simmelink, Nygaard และ Scott, 1974; Tyler, 1976)




รูปที่ 14 แสดงการเปลี่ยนแปลงของผิวเคลือบฟันเมื่อถูกกัดด้วยกรดตามการทดลองของ Diedrich (1981) ซึ่งแบ่งได้เป็น 4 แบบ

- A. บริเวณผิวเคลือบฟันที่มีลักษณะแบบ Central etch type
- B. บริเวณผิวเคลือบฟันที่มีลักษณะแบบ Peripheral etch type
- C. บริเวณผิวเคลือบฟันที่มีลักษณะแบบ Less structured etch type
- D. บริเวณผิวเคลือบฟันที่มีลักษณะแบบดาวกระจายหรือเฟิร์น

Ten Cate (1994) กล่าวว่าการใช้กรดกัดผิวเคลือบฟันจะทำให้เกิดผลต่อผิวเคลือบฟัน 2 ขั้นตอน คือ ขั้นแรกกรดจะกำจัดคราบจุลินทรีย์และเศษ (debris) ต่างๆที่คลุมอยู่บนผิวเคลือบฟันเป็นชั้นบางๆ ออก ต่อมาในขั้นที่สองผลของกรดทำให้เกิดรูพรุนบนผิวเคลือบฟัน เนื่องจากเกิดการละลายของผลึกไฮดรอกซีอะพาไทต์ออกไป รูพรุนเหล่านี้จะทำให้การยึดติดของวัสดุยึดบนผิวเคลือบฟันเพิ่มมากขึ้น

การเปลี่ยนแปลงของผิวเคลือบฟันที่ถูกกัดด้วยกรดเมื่อระยะเวลาเพิ่มมากขึ้น แบ่งเป็น 3 ระยะคือ ระยะแรกมีการทำลายบริเวณรอบๆ ส่วนหัวของแท่งเคลือบฟันเกิดเป็นรอยแยกเล็กๆ ขนาดประมาณ 0.1-0.2 ไมครอน ดังรูปที่ 15A ต่อมาในระยะที่ 2 กรดจะละลายเอาแร่ธาตุที่เป็นส่วนประกอบของผิวเคลือบฟันออกมา โดยเฉพาะบริเวณแกนกลางของแท่งเคลือบฟัน แต่ยังคงเหลือขอบอยู่ เป็นผลให้มีลักษณะคล้ายรวงผึ้ง หรือแบบ Central etch type และระยะสุดท้ายกรดจะทำปฏิกิริยากับผิวเคลือบฟันเพิ่มมากขึ้น ทำให้บริเวณขอบของแท่งเคลือบฟันหายไป ในขณะที่รอยแยกใหญ่ขึ้นจนถึง 2-3 ไมครอน (Diedrich, 1981)



รูปที่ 15 แสดงผิวเคลือบฟันที่ถูกกัดด้วยกรดในระยะเวลาต่างๆ กัน (Diedrich, 1981)

- A. การเปลี่ยนแปลงของผิวเคลือบฟันที่ถูกกัดด้วยกรดระยะแรก
- B. การเปลี่ยนแปลงของผิวเคลือบฟันที่ถูกกัดด้วยกรดระยะที่สอง

Bhad และ Hazarey (1995) ได้อธิบายว่า การเปลี่ยนแปลงของผิวเคลือบฟันในแบบที่ 1 หรือ Central etch type พบในผิวเคลือบฟันที่ถูกกัดด้วยกรดในระยะแรกและระยะที่ 2 เมื่อให้เวลาในการใช้กรดกัดมากขึ้น ขอบของแท่งเคลือบฟันจะหายไป ในขณะที่รอยแยกชัดเจนยิ่งขึ้น เป็นการเปลี่ยนแปลงของผิวเคลือบฟันในแบบที่ 3 หรือ Less structured etch type ส่วนการเปลี่ยนแปลงในแบบที่ 2 หรือ Peripheral etch type เกิดจากการแตกหักของขอบแท่งเคลือบฟันที่ไม่แข็งแรงในแบบ Central etch type

การเปลี่ยนแปลงของผิวเคลือบฟันในแบบที่ 2 เป็นผลให้เกิดการสูญเสียผิวเคลือบฟันมากที่สุด และการเปลี่ยนแปลงในแบบที่ 1 ทำให้สูญเสียผิวเคลือบฟันน้อยที่สุด

Gwinnett และ Matsui (1967) กล่าวว่า กรดทำให้หลุมหรือช่องว่างในผิวเคลือบฟันเปิดออก และแอตอีซีฟเรซินสามารถไหลเข้าไปในรูเหล่านั้นได้ หากแอตอีซีฟเรซินเกิดพอลิเมอร์อย่างสมบูรณ์เพียงพอจะทำให้กำลังแรงยึดแบบเกาะเกี่ยวเพิ่มมากขึ้น

กรดที่ใช้ในการกัดผิวเคลือบฟันมีหลายชนิดและมีความเข้มข้นแตกต่างกันไป ตัวที่นิยมใช้กันมากคือกรดฟอสฟอริกที่ความเข้มข้นร้อยละ 30 ถึง 40 กัดผิวเคลือบฟันเป็นเวลา 60 วินาทีในฟันผู้ใหญ่ที่ขึ้นเต็มที่แล้ว และ 15 วินาทีในฟันเด็กที่เพิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้เกิดรูพรุนบนผิวเคลือบฟันลึกประมาณ 10 ไมครอน เพียงพอสำหรับวัสดุยึดที่จะติดอยู่บนผิวเคลือบฟันได้ (Zachrisson, 1985)

Braver และ Termini (1972) กล่าวว่าความสามารถในการยึดติดของแอตอีซีฟเรซินบนผิวเคลือบฟันขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของกรดและระยะเวลาในการใช้กรดกัดผิวเคลือบฟัน แต่การใช้กรดที่มีความเข้มข้นมากจะทำให้สูญเสียผิวเคลือบฟันมากโดยไม่จำเป็น และการใช้กรดที่มีความเข้มข้นน้อยก็จะต้องใช้เวลานานเกินไป

Silverstone (1974) ได้แนะนำว่าระยะเวลา 60 วินาทีเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการใช้กรดกัดผิวเคลือบฟัน เพื่อยึดวัสดุยึดทุกชนิดบนผิวเคลือบฟัน

Hermesen และ Vrijhoef (1993) ได้ศึกษาการสูญเสียผิวเคลือบฟันภายหลังถูกกัดด้วยกรดฟอสฟอริกที่ความเข้มข้นร้อยละ 35 ที่เวลาต่างๆ กัน พบว่าผิวเคลือบฟันถูกทำลายมากขึ้น

เมื่อเวลาในการใช้กรดกัดเพิ่มมากขึ้น และที่เวลา 60 วินาทีผิวเคลือบฟันถูกทำลายลึกลงไป 9.7 ± 1.0 ไมครอน

Gwinnett (1971) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงและความลึกของผิวเคลือบฟันที่สูญเสียไปจากการใช้กรดชนิดต่างๆ กัดผิวเคลือบฟันด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด พบว่าในช่วงเวลา 2 นาที การใช้กรดซิตริก (citric acid) ที่ความเข้มข้นร้อยละ 50 จะทำให้สูญเสียผิวเคลือบฟันที่ความลึกน้อยกว่า 5 ไมครอน ส่วนการใช้กรดฟอสฟอริกที่ความเข้มข้นร้อยละ 10 และที่ความเข้มข้นร้อยละ 85 เป็นผลให้เกิดการสูญเสียผิวเคลือบฟันลึก 5-25 ไมครอน ส่วน Cueto และ Buonocore (1967) พบว่าเมื่อใช้กรดฟอสฟอริกที่ความเข้มข้นร้อยละ 50 เป็นเวลา 45 วินาที ทำให้สูญเสียผิวเคลือบฟันลึกประมาณ 5 ไมครอน และเกิดการละลายของแคลเซียมต่อไปอีกที่ความลึก 15-25 ไมครอน

Garberoglio และ Cozzani (1979) ศึกษาผิวเคลือบฟันที่ถูกกัดด้วยกรดฟอสฟอริกที่ความเข้มข้นร้อยละ 50 เป็นเวลา 2 นาที พบว่าบริเวณโดยรอบของแท่งเคลือบฟันจะถูกกัดกัดเป็นบริเวณกว้างกว่าส่วนแกนกลาง และเมื่อติดแบร็กเกตพลาสติกบนผิวเคลือบฟันแล้วถอดออกพบว่าผิวเคลือบฟันแตกหักออกมาพร้อมกับแอตซีซีฟเรซินด้วย

Abdullah และ Rock (1996) ได้ศึกษาผลของการใช้กรดฟอสฟอริกที่ความเข้มข้นร้อยละ 35 กัดผิวเคลือบฟันเป็นเวลา 15, 30 และ 60 วินาที ร่วมกับการติดแบร็กเกตโลหะ พบว่าในการถอดแบร็กเกตด้วยแรงปอก สำหรับผิวเคลือบฟันที่ถูกกัดด้วยกรดนาน 60 วินาทีต้องใช้แรงในการถอดแบร็กเกตมากกว่าเมื่อใช้เวลา 30 และ 15 วินาทีตามลำดับ และมีการสูญเสียผิวเคลือบฟันร่วมด้วยซึ่งไม่พบในกลุ่มอื่น

Kinch และคณะ (1989) ได้ศึกษาปริมาณของแอตซีซีฟเรซินที่เคลือบบนผิวเคลือบฟันภายหลังการถอดแบร็กเกตโลหะที่มีฐานแบบต่างๆ กันด้วยแรงเฉือนและแรงปอก เปรียบเทียบระหว่างการใช้กรดกัดผิวเคลือบฟันเป็นเวลา 15 และ 60 วินาที พบว่าเมื่อใช้เวลาในการใช้กรดกัดน้อย จะมีปริมาณของแอตซีซีฟเรซินเคลือบบนผิวเคลือบฟันน้อย หรือมีค่า ARI ต่ำกว่าเมื่อให้เวลาในการใช้กรดกัดมากกว่า

Carstensen (1993) ศึกษาปริมาณของแอคฮีซีฟเรซินที่เหลืออยู่บนผิวเคลือบฟันภาย หลังการถอดแบบรกเกตตามค่า ARI เปรียบเทียบระหว่างการกัดด้วยกรดฟอสฟอริกที่ความเข้มข้น ร้อยละ 37 และ 2 พบว่าการใช้กรดที่ความเข้มข้นร้อยละ 2 จะให้ค่า ARI ต่ำหรือมีแอคฮีซีฟเรซิน เหลืออยู่บนผิวเคลือบฟันน้อยกว่าการใช้กรดที่ความเข้มข้นร้อยละ 37 อย่างมีนัยสำคัญ สรุปว่า การใช้กรดที่มีความเข้มข้นต่ำจะทำให้ค่า ARI ต่ำด้วย

แอคฮีซีฟเรซิน

แอคฮีซีฟเรซินที่ใช้ในทางทันตกรรมจัดฟันแบ่งเป็น 2 ชนิด (Newman, 1965; Reynolds, 1975) คือ

1. เรซินชนิดบ่มตัวได้เอง (self curing acrylic resin) ประกอบด้วยเมธิลเมตาคริเลต โมโนเมอร์ (Methyl-metacrylate monomer) หรือ อะคริลิกเรซิน (acrylic resin) ในอดีตเรซิน ชนิดนี้นำมาใช้ในการอุดฟัน ต่อมานำมาใช้ในงานทันตกรรมจัดฟันเพื่อยึดเครื่องมือชนิดติดแน่น เข้ากับผิวเคลือบฟัน อะคริลิกเรซินมี เทอเทียรีเอมีน (tertiary amine) เป็นตัวเริ่มต้นปฏิกิริยา (initiator) และมีตัวกระตุ้น (catalyst) คือ เบนโซอิลเปอร์ออกไซด์ (benzoyl peroxide) อะคริลิก เรซินอยู่ในรูปแบบของผงและน้ำซึ่งมีความเหลวเพียงพอจึงไม่จำเป็นต้องทาซีลแลนท์ (sealant) ก่อนติดแบรกกเกต และใช้ได้ผลดีในการติดแบรกกเกตพลาสติก แต่เนื่องจากเมธิลเมตาคริเลต มีโมโนเมอร์เป็นสารระเหยที่มีกลิ่นแรง (Ratief และ Dreyer, 1967) และเกิดการเปลี่ยนแปลง รูปร่างตามอุณหภูมิได้มาก (thermoplastic) โดยจะอ่อนตัวลงเมื่อมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีการ หดตัวมากจากการเกิดพอลิเมอร์ (polymerization shrinkage) จึงทำให้มีการดูดน้ำมาก Miura, Nakagawa และ Masuhara (1971) จึงได้ใช้ ไตร-เอิน-โบเรน-ดีริเวทีฟ-เอมีน-เปอร์ออกไซด์ (tri-n-borane derivative-amine-peroxide) เป็นตัวกระตุ้นแทนเบนโซอิลเปอร์ออกไซด์ ซึ่งพบว่า อะคริลิกเรซิน สามารถเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ได้ในความชื้นและมีความแข็งแรงในการยึดเพิ่มขึ้น โดยให้ร่วมกับซิลเลน (silane) และกรดฟอสฟอริกที่ความเข้มข้นร้อยละ 65 เป็นกรดกัดผิวเคลือบ ฟัน

2. ไดอะคริเลตเรซิน (diacrylate resin) Bowen (1962) ได้พัฒนาเรซิน เพื่อแก้ปัญหา และความยุ่งยากบางประการของอะคริลิกเรซิน เรียกว่าเรซินของโบเวน (Bowen's resin) หรือบิส-จีเอ็มเอ (Bis-GMA) ซึ่งนิยมใช้ในปัจจุบัน ประกอบด้วย

ก. อินทรีย์วิทยา (organic phase) ได้แก่ โมโนเมอร์ชนิดต่างๆ ที่นิยมใช้คือ บิส-จีเอ็มเอ ซึ่งมีความแตกต่างจากอะคริลิกเรซิน คือเป็นพอลิเมอร์ที่มีโครงสร้างเป็น 3 มิติ ในขณะที่อะคริลิกเรซินมีโครงสร้างเป็นเส้นตรง จึงทำให้มีความแข็งแรงสูงกว่า การดูดน้ำและการหดตัวจากปฏิกิริยาพอลิเมอร์น้อยกว่า

นอกจากนี้จากโครงสร้างของบิส-จีเอ็มเอเองทำให้เรซินมีความหนืด (viscosity) สูง การนำมาใช้ในงานทันตกรรมจัดฟันจำเป็นต้องทำให้มีความหนืดน้อยลง เพื่อให้เรซินสามารถแทรกตัวเข้าไปในรูพรุนในผิวเคลือบฟันซึ่งเกิดจากการใช้กรดกัดได้ง่าย โดยผสมโมโนเมอร์บางชนิดให้ใสขึ้น ที่นิยมคือไกลคอล ไดเมตาคริเลต (Glycol dimetacrylate) แต่ในขณะเดียวกัน ความหนืดของบิส-จีเอ็มเอ ก็ยังคงจำเป็นในการยึดให้แบร็กเกตอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการก่อนการแข็งตัว ดังนั้นจึงมีการแบ่งวัสดุยึดเป็นสองส่วน ส่วนแรกคือ ซิลแลนท์ เป็นส่วนที่มีความหนืดต่ำ สามารถแทรกตัวเข้าไปในรูพรุนได้ดี ส่วนที่สองคือ เรซินชนิดบิส-จีเอ็มเอ ที่ผลิตออกมาในลักษณะครีม (paste) สองส่วน แล้วนำมาผสมกัน (เจน รัตนไพศาล, 2522)

ซิลแลนท์ (Gorelick และคณะ, 1979)

ซิลแลนท์เป็นบิส-จีเอ็มเอที่ไม่มีวัสดุอัดแทรก (filler) มีคุณสมบัติทำให้พื้นผิวเปียกสูง ใช้ทาบนผิวเคลือบฟันภายหลังถูกกัดด้วยกรด ก่อนการติดแบร็กเกต Gorelick และคณะ (1978) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการใช้ซิลแลนท์ คือ ช่วยเพิ่มความแข็งแรงในการยึดระหว่างผิวเคลือบฟันและ แอคซีซีฟเรซิน สามารถควบคุมความชื้นได้โดยป้องกันผิวเคลือบฟันไม่ให้สัมผัสกับน้ำลาย เพิ่มความสะอาดในการตีบอนด์ และป้องกันฟันผุ แต่ในบางรายอาจพบการละลายของแคลเซียมของตัวฟันภายหลังการตีบอนด์

de Menezes และ Chevitrese (1994) ได้ศึกษาผลของความหนืดของเรซิน และการทาซิลแลนท์ต่อการเกิดเรซินแทรกของวัสดุยึด โดยดูด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดพบว่า เรซินแทรกที่มีขนาดใหญ่และยาวจะเกิดในกลุ่มที่ใช้แอคซีซีฟเรซินชนิดเหลวร่วมกับการทาซิลแลนท์ เขาสรุปว่าการใช้ซิลแลนท์จะช่วยเพิ่มความยาวของเรซินแทรกในทุกๆ ความหนืดของแอคซีซีฟเรซิน

ข. อนินทรีย์วิทยาภาค (inorganic phase) ได้แก่เส้นใยแก้ว หรือผลึกเซรามิกแก้ว เช่น เซรามิกออกไซด์ (ceramic oxide) ซิลิกา (silica) คอลลอยคอลลซิลิกา (colloidal silica) อลูมิเนียมซิลิเกต (aluminium silicate) ควอทซ์ (quartz) เป็นต้น อนินทรีย์วิทยาภาคเป็นวัสดุอัดแทรกที่อัดแน่นอยู่ในสภาพเฉื่อย (inert fillers) ผสมในพอลิเมอร์ประมาณร้อยละ 70-80 เรียกว่า คอมโพสิต (composite) เพื่อช่วยเพิ่มกำลังความแข็งแรง (strength) และความแข็งผิว (surface hardness) รวมทั้งลดสัมประสิทธิ์การขยายตัวของแอดฮีซีฟเรซินให้ใกล้เคียงกับผิวเคลือบฟัน เพื่อลดการรั่วซึมตามขอบ (marginal leakage) ในระยะยาว

Gwinnette และ Buonocore (1965) ได้อธิบายว่า เรซินแทรกภายในผิวเคลือบฟันคือ ส่วนของแอดฮีซีฟเรซินที่ยื่นเข้าไปในแท่งเคลือบฟันมีความยาวประมาณ 10 ไมครอน เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้วัสดุยึดสามารถยึดอยู่บนผิวเคลือบฟันได้ การเปลี่ยนแปลงขนาดของคอมโพสิตมีผลต่อความสามารถในการไหลของแอดฮีซีฟเรซินเข้าไปในรูพรุนของผิวเคลือบฟัน และมีผลต่อการเกิดเรซินแทรก ในภาวะของเหลวหรือมีวัสดุอัดแทรกน้อย แอดฮีซีฟเรซินจะไหลเข้าไปในรูพรุนได้ดี (Soetopo, Beech และ Hardwick, 1978; Pre'vost, Fuller, และ Peterson, 1984)

Zachrisson (1977) พบว่าการใช้แอดฮีซีฟเรซินที่ไม่มีวัสดุอัดแทรกก่อนการยึดด้วยแอดฮีซีฟเรซินที่มีวัสดุอัดแทรก จะช่วยลดการเกิดจุดต่างขาวบนผิวเคลือบฟันซึ่งเกิดจากการละลายของแร่ธาตุในระหว่างการรักษา โดยเฉพาะบริเวณคอฟฟัน Oliver และ Howe (1989) ได้อธิบายว่าแอดฮีซีฟเรซินที่ไม่มีวัสดุอัดแทรกจะช่วยป้องกันการรั่วซึมตามขอบของรอยต่อระหว่างผิวเคลือบฟันและแอดฮีซีฟเรซิน และ Gross, Retief และ Bradley (1984) พบว่าการรั่วซึมตามขอบของรอยต่อดังกล่าวจะเกิดขึ้นที่บริเวณคอฟฟันมากกว่าบริเวณด้านสบฟันเช่นกัน

Retief และ Denys (1979) ได้ศึกษาผลการใช้แอดฮีซีฟเรซินที่มีวัสดุอัดแทรกน้อยในการติดแบร็กเกต พบว่าภายหลังการถอดแบร็กเกตมักเกิดการแตกหักที่รอยต่อระหว่างแบร็กเกตและแอดฮีซีฟเรซินมากกว่าที่รอยต่อระหว่างผิวเคลือบฟันและแอดฮีซีฟเรซิน

Gwinnett และ Gorelick (1977) ได้ศึกษาผิวเคลือบฟันภายหลังการถอดแบร็กเกตด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด เปรียบเทียบระหว่างการใช้แอดฮีซีฟเรซินที่ไม่มีวัสดุอัดแทรก (unfilled resin) มีวัสดุอัดแทรกน้อย (lightly filled resin) ซึ่งผสมวัสดุอัดแทรกประมาณร้อยละ 4 และแอดฮีซีฟเรซินที่มีวัสดุอัดแทรกสูงประมาณร้อยละ 70 (heavily filled

resin) พบว่าแบรกกะตที่ยึดด้วยแอดฮีซีฟเรซินที่ไม่มีวัสดุอุดแทรกและมีวัสดุอุดแทรกน้อย มีการแตกหักเกิดขึ้นทั้งที่รอยต่อระหว่างผิวเคลือบฟันและแอดฮีซีฟเรซิน และที่รอยต่อระหว่างแอดฮีซีฟเรซินและแบรกกะต ในกรณีที่มีการแตกหักเกิดขึ้นที่รอยต่อระหว่างผิวเคลือบฟันและแอดฮีซีฟเรซิน ในตำแหน่งที่ผิวเคลือบฟันเผย (exposed) จะพบรอยขีดข่วนจากคมของเครื่องมือ ซึ่งรอยขีดข่วนเหล่านี้สามารถหายไปได้เมื่อขัดด้วยผงขัดฟัน และลักษณะของผิวเคลือบฟันก็จะกลับคืนมาเหมือนผิวเคลือบฟันปกติ ส่วนการถอดแบรกกะตในแอดฮีซีฟเรซินที่มีวัสดุอุดแทรกมาก จะต้องใช้แรงในการถอดแบรกกะตมากกว่าการใช้วัสดุอุดแทรกน้อยและไม่มีวัสดุอุดแทรกเลยตามลำดับ ผิวเคลือบฟันมีรอยขีดข่วนมากกว่าและมีร่องลึกเกิดขึ้นในขนาดต่างๆ กัน ผลที่เกิดขึ้นเหล่านี้ไม่สามารถขัดให้เรียบได้ด้วยผงขัดฟัน และจำเป็นต้องได้รับการบูรณะผิวฟันด้วยวิธีอื่นต่อไป

Brown และ Way (1978) พบว่าการถอดแบรกกะตที่ยึดกับผิวเคลือบฟันด้วยวัสดุยึดที่มีวัสดุอุดแทรก จะทำให้สูญเสียผิวเคลือบฟันมากกว่าการยึดด้วยวัสดุยึดที่ไม่มีวัสดุอุดแทรก นอกจากนี้ Pus และ Way (1980) พบว่าการสูญเสียผิวเคลือบฟันเนื่องจากการใช้วัสดุยึดที่ไม่มีวัสดุอุดแทรก มีค่าประมาณ 21.1-31.8 ไมครอน ในขณะที่การสูญเสียผิวเคลือบฟันเนื่องจากการใช้วัสดุยึดที่มีวัสดุอุดแทรก มีค่ามากกว่าคือประมาณ 29.5-41.2 ไมครอน

Oliver (1988) ได้ศึกษาผลการถอดแบรกกะตที่ยึดกับผิวเคลือบฟันด้วยแอดฮีซีฟเรซินที่มีวัสดุอุดแทรกสูงเปรียบเทียบกับแอดฮีซีฟเรซินที่มีวัสดุอุดแทรกลดลงเหลือร้อยละ 56 พบว่าการลดวัสดุอุดแทรกลงจะทำให้ค่า ARI ต่ำลง

Eversoll และ Moore (1988) ได้ศึกษาการถอดแบรกกะตในฟันวัว (bovine tooth) เปรียบเทียบระหว่างแอดฮีซีฟเรซินที่มีวัสดุอุดแทรก (Unite, Excel และ Concise) และแอดฮีซีฟเรซินที่ไม่มีวัสดุอุดแทรก (Bracketbond และ Genie) ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด พบว่าการลดปริมาณของวัสดุอุดแทรกเข้าไปในแอดฮีซีฟเรซิน และการใช้ซิลแลนท์ทาบนผิวเคลือบฟันก่อนการติดแบรกกะต จะทำให้มีแอดฮีซีฟเรซินเหลือบนผิวเคลือบฟันภายหลังจากการตีบอนด์น้อยกว่าการใช้แอดฮีซีฟเรซินที่มีวัสดุอุดแทรกมาก

Buzzitta, Hallgren และ Powers (1982) สรุปว่า แอดฮีซีฟเรซินที่ไม่มีวัสดุอุดแทรกจะให้ค่ากำลังแรงยึดของแบรกกะตพลาสติกและเซรามิกสูงกว่าแบรกกะตโลหะ ส่วนแอดฮีซีฟเรซินที่มีวัสดุอุดแทรกสูงจะให้ค่ากำลังแรงยึดของแบรกกะตโลหะสูงที่สุด

ในปัจจุบันวัสดุยึดที่นำมาใช้ในทางทันตกรรมจัดฟัน นอกจากใช้ในลักษณะของการผสมส่วนเบสและส่วนคะตาลีสต์ (2-paste system) เข้าด้วยกันแล้ว ได้มีการผลิตวัสดุยึดใหม่เพื่อความสะดวกในการใช้งานอีก 2 ระบบ (Zachrisson, 1985) คือ

1. วัสดุยึดชนิดที่ไม่ต้องผสม (no-mix adhesive resin) โดยส่วนมากวัสดุนี้จะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนของเบสที่มีลักษณะเป็นครีม และส่วนของสารเริ่มหรือเร่งปฏิกิริยาที่เรียกว่า ไพรมเมอร์ (primer) หรือแอคติเวเตอร์ (activator) ซึ่งมีลักษณะเป็นของเหลวหรือครีม วัสดุจะแข็งตัวเมื่อส่วนเบสที่อยู่บนฐานแบรกกะถูกกดด้วยแรงพอสมควร เป็นผลให้สัมผัสกับส่วนของไพรมเมอร์ที่เป็นของเหลวซึ่งทาบนผิวเคลือบฟันที่ถูกกัดด้วยกรด และที่ฐานแบรกกะไว้ก่อนแล้ว และเกิดปฏิกิริยาเคมีขึ้น เช่น Unique, Right-on, System 1⁺, Unite เป็นต้น หรือสัมผัสกับส่วนครีมอีกส่วนหนึ่งซึ่งเตรียมไว้บนผิวเคลือบฟันแล้วเช่นเดียวกัน เช่น Secure-on-touch เป็นต้น เมื่อจัดตำแหน่งของแบรกกะถูกต้องแล้ว จึงออกแรงกดมากขึ้นเพื่อให้เครื่องมืออยู่กับที่ และรอให้วัสดุแข็งตัว โดยปกติวัสดุยึดจะใช้เวลาแข็งตัวประมาณ 30-60 วินาที

2. วัสดุยึดที่บ่มตัวด้วยแสงที่มองเห็นได้ (visible light polymerized adhesive resin) วัสดุประเภทนี้แข็งตัวได้ด้วยแสงที่ส่องผ่านโครงสร้างของฟัน เช่น Fotofil, Durafil เป็นต้น ทั้งนี้เนื่องจากการเกิดพอลิเมอร์ของไดอะครีเลตเรซิน สามารถเกิดขึ้นได้ใน 3 ลักษณะ คือ

- 2.1 โดยปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นในการใช้วัสดุประเภทนี้ มีระยะเวลาในการทำงานจำกัด และสามารถติดแบรกกะได้จำนวนน้อยต่อการผสมหนึ่งครั้ง

- 2.2 โดยพลังงานที่ได้จากแสงเหนือม่วง (ultraviolet light) ที่มีความยาวคลื่น 364-367 นาโนเมตร วัสดุประเภทนี้เคยได้รับความนิยมอยู่ระยะหนึ่ง เนื่องจากทันตแพทย์ผู้รักษาสามารถควบคุมเวลาในการก่อตัวของวัสดุได้ อย่างไรก็ตามวิธีนี้สิ้นเปลืองเวลาในการทำงานมาก เพราะต้องฉายแสงเหนือม่วงนานถึง 90 วินาทีต่อการติดแบรกกะหนึ่งซี่ นอกจากนี้แสงเหนือม่วงที่ใช้ไม่สามารถที่จะส่องผ่านตัวฟันไปได้ จึงจำเป็นต้องใช้แบรกกะที่มีความโปร่งใส เช่นแบรกกะพลาสติก หรือแบรกกะโลหะที่มีฐานแบรกกะเป็นรูพรุน อีกทั้งในระยะหลังมีรายงานเกี่ยวกับอันตรายที่อาจจะเกิดจากการได้รับแสงเหนือม่วงเป็นเวลานาน วัสดุประเภทนี้จึงเสื่อมความนิยมลง

2.3 โดยการให้แสงที่มองเห็นได้ ซึ่งมีความยาวคลื่น 440-480 นาโนเมตร ในการกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยา วิธีนี้มีข้อดีในด้านความปลอดภัยเนื่องจากช่วงของความยาวคลื่นที่ใช้ไม่มีการเปล่งรังสีเหนือม่วงออกมา นอกจากนี้วัสดุส่วนที่เกินยังสามารถกำจัดออกได้ง่าย และใช้เวลาในการฉายแสงต่อชิ้นน้อยกว่า วัสดุยึดสามารถแข็งตัวภายใต้ฐานแบรกกเกตโลหะได้ เนื่องจากโครงสร้างของฟันสามารถส่งผ่านแสงนี้ได้ และวัสดุที่ใช้ก็ไม่ต้องเสียเวลาในการผสม ทั้งยังมีความหนืดเพียงพอที่จะยึดแบรกกเกตให้อยู่กับที่ได้ก่อนการก่อตัว แต่มีข้อเสียคือมีราคาค่อนข้างแพง

O' Brien, Watts และ Read (1988) พบว่าการใช้แอตฮีซีฟเรซินชนิดที่แข็งตัวด้วยปฏิกิริยาทางเคมี (Concise®) ภายหลังจากถอดแบรกกเกตแล้วจะมีแอตฮีซีฟเรซินเหลือค้างอยู่บนผิวเคลือบฟันมากกว่าการใช้แอตฮีซีฟเรซินชนิดที่แข็งตัวโดยการให้แสงที่มองเห็นได้ เขาอธิบายผลที่เกิดขึ้นนี้ว่า ปัจจัยที่มีผลต่อตำแหน่งการแตกหักภายหลังจากถอดแบรกกเกตคือ การเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์อย่างสมบูรณ์ วัสดุยึดที่แข็งตัวโดยการให้แสงที่มองเห็นได้จะมีเวลาในการให้แอตฮีซีฟเรซินไหลเข้าไปในบริเวณยึดเกาะของฐานแบรกกเกตได้มากกว่า และการเกิดพอลิเมอร์เป็นไปได้สมบูรณ์กว่า แต่วัสดุยึดที่แข็งตัวด้วยปฏิกิริยาทางเคมี มีเวลาเป็นตัวจำกัดการเกิดพอลิเมอร์ ซึ่งจะเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มผสม และความหนืดของวัสดุก็เพิ่มมากขึ้นไปตามเวลาที่เพิ่มขึ้น จึงส่งผลทำให้ความสามารถในการแทรกตัวเข้าไปในบริเวณยึดเกาะของฐานแบรกกเกตลดลง และมีอากาศเหลือสะสมอยู่ในบริเวณนั้นมาก จึงทำให้เกิดความเครียดที่รอยต่อระหว่างแอตฮีซีฟเรซินและฐานแบรกกเกตมาก เป็นผลให้เกิดการแตกหักภายหลังจากถอดแบรกกเกตที่ตำแหน่งนี้ได้ง่าย หรือมีแอตฮีซีฟเรซินเหลือค้างอยู่บนผิวเคลือบฟันมากกว่า

แบรกกเกต

แบรกกเกตเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของเครื่องมือทันตกรรมจัดฟันชนิดติดแน่น โดยเป็นส่วนที่ส่งผ่านแรงที่เกิดขึ้นในการจัดฟันไปยังตัวฟัน

ในปัจจุบันแบรกกเกตที่ใช้มี 3 กลุ่ม คือ

1. แบรกกเกตพลาสติก

Newman (1969) ได้ใช้แบรกกเกตพลาสติกในวิธีไดเรกบอนด์ โดยเลือกใช้โพลีคาร์บอนเนตที่ไม่มีวัสดุอุดแทรก (unfilled polycarbonate) เป็นวัสดุในการผลิต วัสดุยึดที่ใช้ยึด

แบรacketพลาสติกเข้ากับผิวเคลือบฟันได้ดีคือ อะคริลิกเรซิน (Fields, 1982) หรือใช้บิลจีเอ็มเอร่วมกับไฟรเมอร์

แบรacketพลาสติกมีความสวยงาม และมีความแข็งแรงในการยึดกับผิวเคลือบฟันสูงกว่าแบรacketโลหะ (Zachrisson, 1985) แต่ตัวแบรacketเองเปราะและแตกหักง่าย ไม่ทนทานต่อแรงบดเคี้ยวเท่ากับแบรacketโลหะ รวมทั้งมีการสึกกร่อนของร่องแบรacket (bracket slot) ทำให้สูญเสียการควบคุมแนวแกนฟัน มีการเปลี่ยนสี และต้องใช้วัสดุยึดเฉพาะ (Newman, 1969; Reynolds, 1975; Reynolds และ Von Fraunhofer, 1976)

2. แบรacketเซรามิก (ceramic bracket)


เนื่องจากแบรacketพลาสติกมีความแข็งแรงน้อยและเปลี่ยนสีได้เมื่ออยู่ในช่องปากเป็นเวลานาน ทำให้ไม่ได้รับความนิยมในการนำไปใช้ในทางคลินิก แม้จะมีความสวยงามมากกว่าแบรacketโลหะ (Gorelick และคณะ, 1979) และมีการพัฒนาโดยการเสริมโลหะในร่องแบรacket เพื่อให้มีความแข็งแรงมากขึ้นก็ตาม

จึงมีการประดิษฐ์แบรacketเซรามิกซึ่งรวมเอาข้อดีของแบรacketพลาสติกในด้านความสวยงาม และความแข็งแรงของแบรacketโลหะเข้าด้วยกัน เนื่องจากเซรามิกเป็นวัสดุที่มีความแข็งสูง ทนต่อความร้อนและการเสื่อมสภาพทางเคมีได้ดี แต่มีข้อด้อยกว่าโลหะคือ มีความเปราะสูงเกินไป หากมีรอยขีดข่วนหรือตำหนิบนชิ้นเซรามิกแล้วจะมีโอกาสแตกออกจากกันได้ง่าย (Zachrisson, 1985)

3. แบรacketโลหะหรือแบรacketสแตนเลส (stainless steel bracket)

แบรacketโลหะเป็นที่นิยมใช้มากที่สุด โดยเฉพาะในฟันเด็ก เนื่องจากสามารถทำให้มีขนาดเล็กได้โดยที่ยังมีกำลังความแข็งแรงสูง แบรacketโลหะยึดกับแอตฮีสีฟเรซินด้วยแรงยึดแบบเชิงกล (Zachrisson, 1994)

ส่วนประกอบของแบรacketโลหะ ดังรูปที่ 16



รูปที่ 16 แสดงส่วนประกอบของแบริเกต (สมรรถี, 2525)

1. ปีกแบริเกต (bracket wing) เป็นตำแหน่งที่ใช้ในการผูกมัดลวด (ligature wire) หรือค้ำยรัดยาง (elastic) เพื่อยึดลวดให้ติดกับตัวฟันที่ต้องการให้เคลื่อนที่ไปตามร่องลวด โดยแรงของเครื่องมือที่ค้ำยรัดติดกับปีกแบริเกต
2. ร่องลวด (arch wire slot) เป็นร่องสำหรับวางลวดมีขนาด 0.018 และ 0.022 นิ้ว ขนาดของร่องและลวดควรกระชับพอดีกันเพื่อป้องกันแรงเสียดทานที่อาจเกิดขึ้นระหว่างขอบของร่องและลวด เป็นสาเหตุให้ฟันเคลื่อนที่แบบล้มเอียง (tipping)
3. แผ่นหลังหรือฐานแบริเกต (bracket base) มีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าขอบมนด้านบน ด้านล่างทำเป็นตะแกรง (meshgauze) หรือเจาะเป็นหลุมด้วยแสง (photo etch recession) หรือทำเป็นบริเวณเกาะเกี่ยวด้วยเครื่องจักร (machined undercut) เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ยึดเกาะเชิงกลกับแอตตีซีฟเรซินในการติดแบริเกตกับตัวฟันโดยวิธีไดเรกบอนด์

ในการเลือกแปรงเกดมีข้อควรคำนึง (Gorelick และคณะ, 1978; Zachrisson, 1994) ดังนี้

1. ขนาดของฐานแปรงเกด

ฐานที่รองรับแปรงเกดควรมีขนาดเล็ก เพื่อให้ห่างจากขอบเหงือกมากที่สุด แต่ไม่ควรเล็กกว่าปีกแปรงเกด ขอบด้านคอพื้นของฐานแปรงเกดควรมีรูปร่างโค้งไปตามความโค้งของเหงือกเพื่อป้องกันการระคายเคืองซึ่งจะทำให้เหงือกอักเสบ

2. ชนิดของฐานแปรงเกด

1. ฐานแปรงเกดแบบตะแกรง (mesh backed bracket) ดังรูปที่ 17A

2. ฐานแปรงเกดแบบรู (perforated backed bracket) ดังรูปที่ 17B

ปัจจุบันมีการผลิตฐานแปรงเกดอีก 2 ชนิด คือ


1. ฐานแปรงเกดแบบร่อง (groove backed bracket) ดังรูปที่ 17C

2. ฐานแปรงเกดแบบหลุมที่เกิดจากการกัดกร่อนด้วยแสง (photo-etched backed bracket) ดังรูปที่ 17D

Zachrisson (1977) กับ Zachrisson และ Brobakken (1978) พบว่าแปรงเกดที่มีฐานแบบตะแกรงมีข้อดีกว่าแปรงเกดที่มีฐานแบบเป็นรูเพราะให้กำลังแรงยึดสูงกว่า เกิดการสะสมของแผ่นคราบจุลินทรีย์น้อยกว่า ผู้ป่วยทำความสะอาดได้ดีกว่า และมีความสวยงามมากกว่า รวมทั้งในการถอดแปรงเกดและบูรณะผิวเคลือบฟันจะทำได้ง่ายกว่ามาก

Maijer และ Smith (1981) พบว่าแอตซีซีฟเรซินที่เคลือบอยู่บนผิวเคลือบฟันภายหลังการถอดแปรงเกดด้วยแรงเฉือน ในแปรงเกดที่มีฐานแบบตะแกรง และแบบหลุมที่เกิดจากการกัดกร่อนด้วยแสง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ เช่นเดียวกับการศึกษาของ Reynolds และ Von Fraunhofer (1976)

Oliver (1988) พบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในการถอดแปรงเกด ด้วยแรงปอกระหว่างแปรงเกดที่ฐานแบบตะแกรง แบบร่อง และแบบหลุมที่เกิดจากการกัดกร่อนด้วยแสง



รูปที่ 17 แสดงฐานแบรกกัดแบบต่างๆ (Regan, Noort และ O' Keeffe, 1990; Regan, LeMasney และ Noort, 1993)

- A. ฐานแบรกกัดแบบตะแกรง
- B. ฐานแบรกกัดแบบรู
- C. ฐานแบรกกัดแบบร่อง
- D. ฐานแบรกกัดแบบหลุมที่เกิดจากการกัดกร่อนด้วยแสง

ในการศึกษาของ Meister (1984) พบว่าภายหลังการถอดแบรกกัดด้วยแรงเฉือนในแบรกกัดที่มีฐานแบบตะแกรง และแบบเป็นร่อง เกิดการแตกหักที่รอยต่อระหว่างผิวเคลือบฟันและแอดฮีซีฟเรซินร้อยละ 30 ที่รอยต่อระหว่างแอดฮีซีฟเรซินและฐานแบรกกัดร้อยละ 10 และเกิดขึ้นทั้งสองรอยต่อรวมกันถึงร้อยละ 60 เขาสรุปว่าไม่มีความแตกต่างของตำแหน่งการแตกหักภายหลังการถอดแบรกกัดอย่างมีนัยสำคัญระหว่างชนิดของฐานแบรกกัดทั้งสองแบบ

ส่วน O'Brien, Watts และ Read (1988) ศึกษาตำแหน่งการแตกหักภายหลังจากการถอดแบริกเกตที่มีฐานแบบตะแกรง (Mini Mono®) และแบบร่อง (Dynalok®) พบว่าฐานแบริกเกตแบบตะแกรงมีการแตกหักเกิดขึ้นทั้งบริเวณรอยต่อระหว่างผิวเคลือบฟันและแอตอีซีพีเรซิน "ละที่รอยต่อระหว่างแอตอีซีพีเรซินและฐานแบริกเกต โดยพบว่าแอตอีซีพีเรซินเหลือค้างอยู่บนผิวเคลือบฟันมากกว่าฐานแบริกเกตแบบร่องอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเขาได้อธิบายว่าฐานแบริกเกตแบบตะแกรงมีการแตกหักเกิดขึ้นที่รอยต่อระหว่างแอตอีซีพีเรซินและฐานแบริกเกตมากกว่า อาจมีสาเหตุเนื่องจากในจุดที่ลวดมาสัมผัสกันเป็นตาราง เป็นส่วนที่ยื่นออกมาจากบริเวณเกาะเกี่ยวของฐานแบริกเกต ทำให้แอตอีซีพีเรซินมีความหนาไม่สม่ำเสมอ และในแต่ละตารางจะมีอากาศสะสมอยู่ระหว่างแอตอีซีพีเรซินและฐานแบริกเกตมากเนื่องจากในขณะที่กดแอตอีซีพีเรซิน ให้แนบกับผิวเคลือบฟันอากาศไม่สามารถไหลออกไปเพื่อให้เป็นที่อยู่ของแอตอีซีพีเรซินได้เพราะมีส่วนของลวดที่เป็นตารางขวางอยู่ เป็นผลให้เกิดความเครียดที่ตำแหน่งนี้มาก ในขณะที่แบริกเกตซึ่งมีฐานแบบร่องจะมีความหนาของแอตอีซีพีเรซินเท่าๆ กัน และการมีร่องโดยตลอดจะทำให้อากาศซึ่งถูกแทนที่ด้วยแอตอีซีพีเรซินในขณะที่กดแบริกเกตให้แนบกับผิวฟันสามารถไหลออกมาทางร่องนี้พร้อมกับแอตอีซีพีเรซินส่วนเกินได้ง่าย ทำให้อากาศสะสมอยู่ที่รอยต่อระหว่างฐานแบริกเกตและแอตอีซีพีเรซินน้อย เป็นผลให้เกิดความเครียดที่ตำแหน่งนี้น้อย แอตอีซีพีเรซินจึงสามารถยึดอยู่กับฐานแบริกเกตได้ดี ภายหลังจากการถอดแบริกเกตจึงเกิดการแตกหักที่รอยต่อระหว่างแอตอีซีพีเรซินและผิวเคลือบฟัน มากกว่าที่จะเกิดในตำแหน่งรอยต่อระหว่างแอตอีซีพีเรซินและฐานแบริกเกต หรือมีแอตอีซีพีเรซินเหลือค้างอยู่บนผิวเคลือบฟันน้อยกว่า

นอกจากนี้การศึกษาข้อมูลที่เป็นผลร่วมกันระหว่างชนิดของแอตอีซีพีเรซิน และชนิดของฐานแบริกเกต ของ O'Brien, Watts และ Read (1988) ยังพบว่าแอตอีซีพีเรซินชนิดที่แข็งตัวด้วยแสงที่มองเห็นได้ควรใช้ร่วมกับแบริกเกตที่มีฐานแบบตะแกรง เพราะภายหลังจากการถอดแบริกเกตแล้ว แอตอีซีพีเรซินเหลือค้างอยู่บนผิวเคลือบฟันน้อยกว่าเมื่อใช้ร่วมกับแอตอีซีพีเรซินที่แข็งตัวด้วยปฏิกิริยาเคมี ซึ่งเป็นผลเนื่องจากการกำลังแรงยึดระหว่างตำแหน่งของฐานแบริกเกตและแอตอีซีพีเรซินมากกว่า เพราะแอตอีซีพีเรซินมีเวลาเพียงพอในการไหลเข้าไปในบริเวณเกาะเกี่ยวที่มีขนาดเล็กได้ดีกว่าและการเกิดพอลิเมอร์เป็นไปได้อย่างสมบูรณ์กว่า

ส่วนการใช้แอตอีซีพีเรซินชนิดที่แข็งตัวด้วยปฏิกิริยาทางเคมี ควรใช้ร่วมกับแบริกเกตที่มีฐานแบบร่อง เพราะพบว่าภายหลังจากการถอดแบริกเกต แอตอีซีพีเรซินเหลือค้างอยู่บนผิวเคลือบฟันน้อยกว่าการใช้ร่วมกับแบริกเกตที่มีฐานแบบตะแกรง เนื่องจากแอตอีซีพีเรซินที่แข็งตัวด้วย

ปฏิกิริยาเคมีมีเวลาเป็นตัวจำกัดการการไหลของวัสดุ โดยความหนืดของแอตซีซีฟเรซินจะมากขึ้นตามเวลาที่เพิ่มขึ้นภายหลังการผสม การใช้แอตซีซีฟเรซินชนิดนี้ร่วมกับแบร็กเกตที่มีฐานแบบร่องจะทำให้วัสดุสามารถไหลเข้าไปในบริเวณเกาะเกี่ยวและวัสดุส่วนเกินก็สามารถไหลออกมาทางร่องได้ง่ายกว่าในแบร็กเกตที่มีฐานแบบตะแกรง จึงเกิดความเครียดระหว่างรอยต่อของแอตซีซีฟเรซินและฐานแบร็กเกตน้อยกว่า เป็นผลให้เกิดการแตกหักที่รอยต่อระหว่างผิวเคลือบฟันและแอตซีซีฟเรซินมากกว่า

Retief และ Denys (1979) ได้ศึกษาการใช้แบร็กเกตที่มีฐานแบบตะแกรงร่วมกับแอตซีซีฟเรซินชนิดที่มีวัสดุอุดแทรกน้อย พบว่าภายหลังการถอดแบร็กเกต จะเกิดการแตกหักที่รอยต่อระหว่างแบร็กเกตและแอตซีซีฟเรซินมากกว่าเกิดที่รอยต่อระหว่างผิวเคลือบฟันและแอตซีซีฟเรซิน เขาสรุปว่าควรใช้แบร็กเกตที่มีฐานแบบตะแกรงร่วมกับแอตซีซีฟเรซินชนิดที่มีวัสดุอุดแทรกน้อย เพื่อลดการแตกหักของผิวเคลือบฟันออกมากับแอตซีซีฟเรซิน และแอตซีซีฟเรซินที่เหลืออยู่บนผิวเคลือบฟันสามารถกำจัดออกได้ง่ายและสูญเสียผิวเคลือบฟันน้อยกว่าการใช้แอตซีซีฟเรซินชนิดที่มีวัสดุอุดแทรกมาก

Kinami และคณะ (1988b) กล่าวว่า ความโค้งของฐานแบร็กเกตมีผลต่อปริมาณของแอตซีซีฟเรซินที่เหลืออยู่บนผิวเคลือบฟันภายหลังการถอดแบร็กเกต โดยพบว่าหากความโค้งของฐานแบร็กเกตเพิ่มมากขึ้น จะทำให้บริเวณยึดติด (adhesion area) ระหว่างฐานแบร็กเกตและแอตซีซีฟเรซินเพิ่มขึ้นด้วย เป็นผลให้เกิดการแตกหักที่รอยต่อระหว่างแอตซีซีฟเรซินและผิวเคลือบฟันมากกว่าเกิดที่รอยต่อระหว่างฐานแบร็กเกตและแอตซีซีฟเรซิน

วิธีการติดแบร็กเกต

การติดแบร็กเกตบนผิวเคลือบฟันมี 2 วิธี คือ

1. วิธีไดเรกบอนด์
2. วิธีอินไดเรกบอนด์ (indirect bonding technic)

1. วิธีไดเรกบอนด์ (รูปที่ 18)

Buonocore (1955) ได้ทดลองใช้กรดกัดผิวเคลือบฟัน ทำให้พบว่าเรซินที่ทาลงบนผิวเคลือบฟันที่ถูกกัดด้วยกรดนั้น สามารถยึดอยู่บนผิวเคลือบฟันได้ดีกว่าผิวเคลือบฟันที่ไม่ได้ถูกกัดด้วยกรด หลังจากนั้น Newman (1964) ได้นำเอาเทคนิคการใช้กรดกัดผิวเคลือบฟันนี้ มาใช้ในทางทันตกรรมจัดฟัน โดยนำมาใช้ร่วมกับการติดแบรacketเข้ากับฟันโดยตรงเรียกว่า วิธีไดเรกบอนด์ ซึ่งมีขั้นตอนในการทำดังนี้ (Zachrisson, 1994)

1. การทำความสะอาดฟัน (cleaning)
2. การเตรียมผิวเคลือบฟัน (enamel conditioning)
3. การทาซีลแลนท์ (sealing)
4. การติดแบรacket (bonding)

1. การทำความสะอาดฟัน

การทำความสะอาดฟันคือการขัดฟันด้วยผงขัดชนิดละเอียดผสมน้ำให้มีลักษณะเป็นครีม ร่วมกับหัวขัดยางรูปถ้วยหรือหัวขัดแบบแปรง เพื่อกำจัดคราบจุลินทรีย์ที่คลุมอยู่บนผิวฟัน ซึ่งจะเป็นตัวขัดขวางต่อการใช้กรดกัดผิวเคลือบฟัน Betteridge (1979) กล่าวว่า การทำความสะอาดฟันควรใช้ผงขัดฟันที่ไม่มีฟลูออไรด์ เพราะฟลูออไรด์จะทำให้ผิวเคลือบฟันทนทานต่อการกัดด้วยกรดมากขึ้น จากการศึกษาของ Newman (1969) กับ Miura, Nakagawa และ Ishizaki (1973) แสดงให้เห็นว่าการไม่ทำความสะอาดฟันก่อนการติดแบรacket จะทำให้การยึดติดของแบรacketบนตัวฟันไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากทั้งสารอินทรีย์และอนินทรีย์ที่อยู่บนผิวเคลือบฟันจะทำให้กำลังแรงยึดของแอตชีฟเรซินต่ำลงมาก

ในการขัดควรกันริมฝีปากและกระพุ้งแก้มเพื่อให้ผู้ป่วยรู้สึกสบายและทำให้เห็นบริเวณทำงานชัดเจนมากยิ่งขึ้น ภายหลังการขัดอาจให้ผู้ป่วยบ้วนน้ำเร็วๆ ได้หรือใช้เครื่องดูดน้ำลายกำลังสูงดูดน้ำที่ล้างผงขัดออก

2. การเตรียมผิวเคลือบฟัน ประกอบด้วย

2.1. การควบคุมความชื้น (moisture control)

การควบคุมความชื้นและน้ำลายเป็นขั้นตอนที่สำคัญในวิธีไดเรกบอนด์ โดยต้องกันบริเวณพื้นที่ต้องการติดแบร็กเกตให้แห้ง จากการศึกษาของ Newman และ Sharpe (1966) แสดงให้เห็นว่าการมีความชื้นสูง จะทำให้ผิวเคลือบฟันมีพลังงานพื้นผิวต่ำลง เป็นผลให้ความสามารถของซีลแลนท์ในการทำให้พื้นผิวเคลือบฟันเปียกลดน้อยลง และกำลังแรงยึดต่ำลงด้วย นอกจากนี้ผิวเคลือบฟันที่ถูกกัดด้วยกรดแล้ว เมื่อสัมผัสกับน้ำลายอีกจะทำให้ไกลโคโปรตีน (glycoprotein) จากน้ำลายไปอุดรูพรุนของผิวเคลือบฟันที่เกิดขึ้น ทำให้แอดฮีซีฟเรซินไม่สามารถแทรกตัวเข้าไป รูพรุนเหล่านั้นได้ การควบคุมความชื้นกระทำดังนี้

1. ใช้เครื่องมือสำหรับถ่างริมฝีปากและ / หรือกันแก้ม (lip expander and / or cheek retractor) กันริมฝีปากและแก้มไม่ให้สัมผัสกับฟัน และทำให้มองเห็นบริเวณที่ทำงานชัดเจนยิ่งขึ้น

2. ใช้เครื่องดูดน้ำลาย (saliva ejectors) ร่วมกับการใช้ก้อนสำลีวางที่เหนือรูเปิดของต่อมน้ำลายหน้าหู (parotid gland)

3. อาจใช้เครื่องมือกันลิ้น (tongue guard) ร่วมกับแท่นกัด (bite blocks)

4. ใช้น้ำยาลดน้ำลาย (antisialogogues drug) เช่น Pro-banthine tablet 15 มิลลิกรัม 1-2 เม็ด ก่อนอาหาร 30 นาที หรือละลาย Pro-banthine 30 มิลลิกรัม ในน้ำ 1 มิลลิลิตร ชีดในตำแหน่งที่ช่องปาก (floor of mouth) มักใช้ในกรณีผู้ป่วยมีน้ำลายมากและไม่สามารถควบคุมได้โดยวิธีอื่น และต้องการติดแบร็กเกตในฟันหลังเช่น ฟันกรามน้อย การใช้น้ำยาจะทำให้มีน้ำลายแห้งภายใน 5-10 นาที นาน 2 ชั่วโมง ห้ามใช้น้ำยาลดน้ำลายในกรณีของผู้ป่วยที่มีโรคหัวใจอย่างรุนแรง โรคทางเดินปัสสาวะ ต้อหิน และเคยมีประวัติแพ้ยา

2.2. การใช้กรดกัดผิวเคลือบฟัน

การใช้กรดกัดผิวเคลือบฟัน คือการใช้กรดทาบนผิวฟันที่ขัดเรียบร้อยแล้ว กรดจะทำปฏิกิริยากับผิวเคลือบฟัน เกิดรูพรุนลึกลงไปในพื้นที่ของผิวเคลือบฟันประมาณ 5-10 ไมครอน เป็นการเพิ่มกำลังแรงยึดแบบเชิงกลของวัสดุที่ยึดแบร็กเกตกับผิวฟัน

วัสดุที่ใช้ประกอบด้วย

ก. กรดฟอสฟอริกที่ความเข้มข้นร้อยละ 37-50

ข. ฟองน้ำสังเคราะห์ หรือแปรง หรือล้าตัดเป็นก้อนเล็ก ๆ

Gorelick และคณะ (1978) กล่าวถึงวิธีในการใช้กรดกัด ดังนี้

ก. ภายหลังจากขัดฟันแล้ว เป่าผิวเคลือบฟันให้แห้งแล้วใช้ฟองน้ำหรือล้าชุบกรดฟอสฟอริกทาเบาๆ บนผิวเคลือบฟันบริเวณที่ต้องการติดแบร็กเกตนาน 1 นาที ไม่ควรถูไปมาเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอันตรายต่อแท่งเคลือบฟัน ช่วงเวลานี้ผิวเคลือบฟันจะต้องเปียกด้วยกรดอยู่ตลอดเวลาซึ่งอาจทาท้าได้อีกครั้ง ทั้งนี้เพื่อให้กรดมีความเข้มข้นเท่ากันโดยตลอด ในเด็กหรือผู้ใหญ่ที่ได้รับฟลูออไรด์โดยวิธีต่าง ๆ เช่น การกิน การทา ควรทากรดนาน 2 นาที

ข. ใช้น้ำฉีดล้างกรดบนผิวเคลือบฟันออกให้หมดนาน 30 วินาที เป่าให้แห้ง ห้ามไม่ให้ผู้ป่วยบ้วนน้ำ เพราะหากผิวเคลือบฟันที่ถูกกัดด้วยกรดแล้วสัมผัสกับน้ำลาย จะทำให้ไกลโคโปรตีนในน้ำลายไปอุดรูพรุนของผิวเคลือบฟัน เป็นผลให้แอตอีซีฟเรซินไม่สามารถแทรกตัวเข้าไปในรูพรุนเหล่านั้นได้ ในขณะเดียวกันทันตแพทย์เองก็ต้องระวังมือไม่ให้ไปสัมผัสกับผิวเคลือบฟันด้วยเช่นเดียวกัน หากเกิดข้อผิดพลาดดังกล่าวขึ้น ให้ใช้กรดกัดผิวเคลือบฟันใหม่นาน 30 วินาที

ค. เป่าผิวให้แห้ง จะเห็นลักษณะผิวเคลือบฟันที่ถูกกัดด้วยกรดเป็นฝ้าขาวขุ่น (dull frosty white appearance) หากไม่พบว่ามีฝ้าขาวขุ่น ควรใช้กรดทาท้าอีกครั้งนาน 30 วินาที

3. การทาสีแลนท์

หลังจากเตรียมผิวเคลือบฟันที่ถูกกัดด้วยกรดแห้งสนิทเรียบร้อยแล้วจึงทาสีแลนท์ซึ่งเป็นไดอะคริลิตเรซินที่มีคุณสมบัติทำให้พื้นผิวเปียกสูง ด้วยฟองน้ำสังเคราะห์ตัดเป็นก้อนเล็กๆ หรือแปรง ไม่ควรใช้ล้าเพราะจะมีเส้นใยของล้าตกค้างอยู่บนผิวฟัน เป็นผลให้กำลังแรงยึดของแอตอีซีฟเรซินลดลง ควรทาเบาๆ บนผิวเคลือบฟันบริเวณที่ต้องการติดแบร็กเกต เพื่อให้ชั้นของสีแลนท์บางและเรียบ หากทาหนาเกินไปจะทำให้แบร็กเกตขยับได้ง่ายในขณะที่ยึดแบร็กเกตให้แนบกับผิวเคลือบฟันขณะที่รอให้แอตอีซีฟเรซินแข็งตัว หลังจากนั้นใช้ลมเป่าสีแลนท์ให้กระจายออกเป็นแผ่นบางๆ กำจัดส่วนที่เกินไปยังขอบเหงือกด้วยเอ็กซ์พลอเรอร์ (explorer) หรือซีเมนต์สเกลเลอร์ (cement scaler) เพราะหากทิ้งไว้จนสีแลนท์แข็งตัวเป็นสัน

(ledge) บริเวณขอบเหงือกจะทำให้เหงือกอักเสบ และเป็นที่ยักเศษอาหารทำให้เกิดการละลายของแคลเซียมของผิวเคลือบฟัน

ซิลแลนท์จะอยู่บนตัวฟันนานเท่าใดขึ้นอยู่กับปริมาณซิลแลนท์ที่มีการเกิดพอลิเมอร์อย่างสมบูรณ์ หากเกิดปฏิกิริยาได้มากจะทำให้ติดอยู่ได้นาน Simonsen (1978) ทดลองลดหรือกำจัดออกซิเจน ซึ่งเป็นตัวยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาของซิลแลนท์ พบว่าซิลแลนท์เหล่านั้นจะต้านทานต่อการสึกเพิ่มมากขึ้น

4. การติดแบร็กเกต

การติดแบร็กเกตเข้ากับตัวฟันต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงระดับของฟันแต่ละซี่ร่วมด้วย

วัสดุที่ใช้

- ก. แอดฮีซีฟเรซิน
- ข. แบร็กเกต
- ค. ปากคีบ (forcep, tweezer)
- ง. ซีเมนต์ สเกลเลอร์
- จ. หัวกรอทังสเตนคาร์ไบด์ (tungsten carbide bur)

วิธีทำ


1. ผสมแอดฮีซีฟตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต ใส่งบนฐานของแบร็กเกตให้ทั่วถึง พยายามใช้แอดฮีซีฟให้น้อยที่สุดเพื่อให้แบร็กเกตแนบกับผิวฟันมากที่สุด ควรผสมแอดฮีซีฟเรซินหนึ่งครั้งต่อการติดแบร็กเกตแต่ละตัว เนื่องจากเวลาเป็นปัจจัยในการกำหนดการแข็งตัวของแอดฮีซีฟเรซิน และมีผลต่อกำลังแรงยึดบนผิวเคลือบฟัน
2. ใช้ปากคีบจับแบร็กเกตวางบนผิวฟันในตำแหน่งที่ถูกต้อง หลังจากนั้นใช้ซีเมนต์สเกลเลอร์ยึดที่ร่องของแบร็กเกตด้วยด้านที่ขนานกัน โดยให้สัมพันธ์กับขอบด้านตัดและแนวแกนฟัน ควรใช้กระจกกระจกส่องปากร่วมด้วยในการตรวจตำแหน่งที่ถูกต้องของแบร็กเกต
3. เมื่อตำแหน่งของแบร็กเกตถูกต้องแล้ว เปลี่ยนซีเมนต์สเกลเลอร์เป็นด้านที่มีรูปร่างเหลี่ยมและใช้ปลายซีเมนต์สเกลเลอร์ กดแบร็กเกตด้วยแรงกดเพียงจุดเดียว รอจนแอดฮีซีฟเรซินแข็งตัว

4. กำจัดแอตฮีซีฟที่เกินออกไปนอกรู้นของแบรกกเกต โดยเอ็กซ์พลอเรอร์ ซีเมนต์ สเกลเลอร์ หรือหัวกรรขทั้งสแตนคาร์ไบด์ เพื่อป้องกันไม่ให้แอตฮีซีฟเรซินก่อความระคายเคืองต่อเหงือก และมีผลต่อความสวยงามเนื่องจากแอตฮีซีฟเรซินที่สัมผัสกับน้ำลายจะมีการเปลี่ยนสีได้ในภายหลัง
5. ใส่ลวดภายหลังจากที่แอตฮีซีฟเรซินแข็งตัวประมาณ 30 นาที
6. ในกรณีที่แบรกกเกตหลุด ให้จัดแอตฮีซีฟเรซินที่เหลือนบนผิวเคลือบฟันออกให้หมด แล้วขัดด้วยผงขัดฟันและเริ่มต้นกัดผิวเคลือบฟันด้วยกรดใหม่

ข้อดีของวิธีไดเรกบอนด์


Cohl, Green และ Eick (1972) กล่าวถึงข้อดีของวิธีไดเรกบอนด์เมื่อเปรียบเทียบกับ การใช้ปลอกโลหะรัดฟัน ดังนี้

1. อุบัติการเกิดโรคเหงือกอักเสบน้อยกว่าการใช้ปลอกโลหะหุ้มฟัน
2. ส่งเสริมสุขภาพในช่องปากให้ดีขึ้น
3. สามารถติดแบรกกเกตได้ในฟันที่ยังขึ้นไม่เต็มที่
4. ลดช่องว่างระหว่างจุดสัมผัสของฟันแต่ละซี่ ซึ่งเกิดจากความหนาของปลอกโลหะรัดฟันหลังจากการตีบอนด์
5. การละลายของแคลเซียมจากผิวเคลือบฟันลดน้อยลง เมื่อเทียบกับการใช้ปลอกโลหะรัดฟัน
6. มีความสวยงามมากกว่า



รูปที่ 18 แสดงวิธีไดเรกบอนด์ (Zachrisson, 1994)

1. การควบคุมความชื้นและน้ำลาย LE = เครื่องมือสำหรับต่างริมฝีปาก S = เครื่องดูดน้ำลาย
2. การผสมแอตฮีซีฟเรซิน P = เครื่องมือผสมแอตฮีซีฟเรซินชนิดพลาสติก
3. การใส่แอตฮีซีฟเรซินลงบนฐานแบรacket Br = แบรacket F = ปากคีบ
4. การนำแบรacketวางบนผิวเคลือบฟัน
5. การใช้ซีเมนต์สเกลเลอร์ช่วยในการกำหนดตำแหน่งที่ถูกต้องของแบรacket PS = ตำแหน่งของซีเมนต์สเกลเลอร์
6. การใช้ซีเมนต์สเกลเลอร์ด้วยแรงกดเพียงจุดเดียว (ต่อ)



รูปที่ 18 แสดงวิธีไดเรกบอนด์ (Zachrisson, 1994) (ต่อ)

7. กำจัดแอตชีฟเรซินส่วนเกินออกไปด้วยซีเมนต์ สเกเลอร์

8. การใช้หัวกรรพทั้งสแตนคาร์ไบด์ในการกำจัดแอตชีฟเรซินส่วนเกิน Adh = แอตชีฟเรซิน

9.,10. ลักษณะของฟันที่ติดแบร็กเกตโดยวิธีไดเรกบอนด์และใส่ลวดเรียบร้อยแล้ว

2. วิธีอินไดเรกบอนด์ (Zachrisson, 1994)

เนื่องจากวิธีไดเรกบอนด์เป็นวิธีที่ต้องใช้เวลาในการติดแบร็กเกตนานและตำแหน่งของแบร็กเกตอาจไม่ถูกต้อง เพราะไม่สามารถมองเห็นบริเวณทำงานได้ชัดเจนโดยเฉพาะในฟันหลัง จึงได้มีผู้คิดค้นวิธีการติดแบร็กเกตนอกปากในแบบจำลองฟันซึ่งสามารถมองเห็นตำแหน่งที่ต้องการติดแบร็กเกตได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยยึดแบร็กเกตบนแบบจำลองฟันด้วยวัสดุยึดที่ละลายน้ำได้ แล้วจึงใช้วัสดุพิมพ์ปากพิมพ์แบบจำลองฟันที่มีแบร็กเกตติดอยู่ นำมาติดบนตัวฟัน

ในปากอีกทีหนึ่ง เรียกว่าวิธีอินโดเรกบอนด์ แต่อย่างไรก็ตามวิธีนี้มีข้อเสียคือต้องอาศัยความชำนาญของทันตแพทย์ผู้ทำงานมาก การกำจัดแอตฮีซีฟเรซินส่วนเกินทำได้ยากและโอกาสที่แอตฮีซีฟเรซินใต้ฐานแบรกกเกตจะไม่เพียงพอมีสูง รวมทั้งอัตราการล้มเหลวของการยึดติดมีมากกว่าวิธีไดเรกบอนด์ วิธีนี้จึงไม่ใคร่เป็นที่นิยม

วิธีการถอดแบรกกเกต

การใช้แอตฮีซีฟเรซินเพื่อยึดแบรกกเกตบนตัวฟันในการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน มีวัตถุประสงค์ของการยึดวัสดุบนตัวฟันแตกต่างจากงานทันตกรรมสาขาอื่นที่ต้องการให้วัสดุยึด ยึดติดแน่นอยู่บนตัวฟันให้นานที่สุด เพราะเมื่อการจัดฟันสิ้นสุดลงจำเป็นต้องมีการถอดแบรกกเกตออก รวมทั้งกำจัดเอาแอตฮีซีฟเรซินที่เหลือติดอยู่บนผิวเคลือบฟันออกไปด้วย จากรายงานที่ผ่านมา มักมุ่งเน้นการศึกษาไปที่การบูรณะผิวเคลือบฟันภายหลังการถอดแบรกกเกตแล้วให้มีสภาพใกล้เคียงกับผิวเคลือบฟันปกติ แต่ไม่ค่อยคำนึงถึงผลอันตรายที่เกิดกับผิวเคลือบฟันจากการถอดแบรกกเกต (Pus และ Way, 1980; Bennett, Shen, และ Waldron, 1984; Oliver, 1988; Kinami และคณะ, 1988)

ในการถอดแบรกกเกตโลหะนิยมใช้แรงเชิงกลในลักษณะต่างๆ ได้แก่ แรงเฉือน แรงปอก และแรงดึง โดยภายหลังการถอดแบรกกเกตพบว่า ลักษณะการหลุดของแบรกกเกตโลหะอาจเกิดได้ที่รอยต่อระหว่างแอตฮีซีฟเรซินและแบรกกเกต หรือเกิดที่รอยต่อระหว่างผิวเคลือบฟันและแอตฮีซีฟเรซิน รวมทั้งเกิดการแตกหักภายในเนื้อของแอตฮีซีฟเรซิน

Oliver (1988) พบว่าการถอดแบรกกเกตด้วยแรงเฉือนจะเกิดการแตกหักที่รอยต่อระหว่างผิวเคลือบฟันและแอตฮีซีฟเรซิน เป็นผลให้ค่า ARI ต่ำกว่าการถอดแบรกกเกตด้วยแรงปอก และแรงดึงตามลำดับ

Gwinnett และ Gorelick (1977) พบว่าการใช้แรงเฉือนจากคีมตัดลวด โดยวางด้ามคมของคีมที่ตำแหน่งรอยต่อระหว่างผิวเคลือบฟันและแอตฮีซีฟเรซิน ทำให้ตำแหน่งการแตกหักเกิดขึ้นที่รอยต่อระหว่างผิวเคลือบฟันและแอตฮีซีฟเรซิน โดยเฉพาะในฟันกรามน้อยและฟันเขี้ยว ส่วนในฟันหน้าพบได้น้อยมาก เพราะการแตกหักส่วนใหญ่เกิดภายในเนื้อวัสดุทำให้มีแอตฮีซีฟเรซินเหลืออยู่บนทั้งผิวเคลือบฟันและที่ฐานแบรกกเกต

Retief และ Denys (1979) ได้ศึกษาการถอดแบริกเกตด้วยแรงปอกจากคีมถอดแบริกเกตโดยวางขอบคมของคีมที่ปีกของแบริกเกต บีบด้วยแรงเบาๆ หลังจากนั้นศึกษาแอดฮีซีฟเรซินที่เหลื่อค้างอยู่บนผิวเคลือบฟันและที่ฐานแบริกเกต ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด พบว่าตำแหน่งการแตกหักเกิดขึ้นที่รอยต่อระหว่างแอดฮีซีฟเรซินและฐานแบริกเกตเป็นจำนวนมากและมีแอดฮีซีฟเรซินบางส่วนฝังอยู่ในตำแหน่งเกาะเกี่ยวได้ฐานแบริกเกต ส่วนตำแหน่งรอยต่อระหว่างแอดฮีซีฟเรซินและผิวเคลือบฟันเกิดขึ้นน้อยมาก เขากล่าวว่าปริมาณของแอดฮีซีฟเรซินที่เหลื่อค้างอยู่บนผิวเคลือบฟันขึ้นอยู่กับ การเลือกแบริกเกตให้เหมาะสมกับฟันแต่ละซี่ และการใช้แรงกดพอเหมาะที่จะทำให้ฐานแบริกเกตแนบกับความโค้งของผิวเคลือบฟัน รวมไปถึงการใช้ปริมาณแอดฮีซีฟเรซินให้เพียงพอที่จะครอบคลุมฐานแบริกเกตได้หมด และการกำจัดแอดฮีซีฟเรซินที่เกินออกมาหลังจากที่มีการแข็งตัวเริ่มแรก หากความหนาของแอดฮีซีฟเรซินมากเกินไปก็จะเป็นจุดอ่อนที่ทำให้เกิดการแตกหักได้ง่าย

Bennett, Shen และ Waldron (1984) กล่าวว่าหากการแตกหักเกิดขึ้นที่รอยต่อระหว่างแอดฮีซีฟเรซินและผิวเคลือบฟัน จะเกิดอันตรายต่อผิวเคลือบฟันโดยมีการแตกหักของเดือยเล็กๆ (tiny spur) ที่เกิดจากการถูกกัดด้วยกรรไกรร่วมกับแอดฮีซีฟเรซินด้วย เขาจึงแนะนำให้ใช้แรงปอก โดยวางขอบคมของคีมที่ปีกแบริกเกต และควรใช้คีมที่ด้านตัดที่ชื่อเช่นคีมไวน์การ์ท (weingart pliers) หรือคีมฮาว (how pliers) ใช้แรงบิดเบาๆ ผลคือจะทำให้เกิดการงอของปีกแบริกเกตเข้าหากันและฐานแบริกเกตถูกดึงออกจากผิวเคลือบฟันอย่างนุ่มนวล และเกิดการแตกหักที่รอยต่อระหว่างแอดฮีซีฟเรซินและฐานแบริกเกต โดยที่ผิวเคลือบฟันไม่เกิดอันตราย และในการถอดแบริกเกตนี้ควรถอดให้เป็นชิ้นเดียวกันพร้อมกับลวดโค้ง เพื่อป้องกันไม่ให้แบริกเกตซึ่งมีขนาดเล็กหลุดเข้าไปในลำคอผู้ป่วยได้

นอกจากนี้เขายังได้ศึกษาผิวเคลือบฟันด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด พบว่า การถอดแบริกเกตด้วยแรงปอกจากคีมตัดลวด จะยังคงมีแอดฮีซีฟเรซินเหลื่อค้างอยู่บนผิวเคลือบฟันทั้งหมด โดยที่ผิวของแอดฮีซีฟเรซินมีลักษณะเหมือนพิมพ์ด้วยฐานแบริกเกต ดังนั้นจึงไม่มีบริเวณผิวเคลือบฟันเผยออกมา ส่วนผิวเคลือบฟันที่ได้รับการถอดแบริกเกตด้วยแรงเฉือนจากคีมตัดลวด พบว่าผิวเคลือบฟันมีแอดฮีซีฟเรซินเหลื่อค้างอยู่ในตำแหน่งด้านเหงือกใกล้กลาง (mesio-gingival region) และด้านไกลกลาง (distal region) โดยบริเวณผิวเคลือบฟันเผยเป็นบริเวณกว้าง พร้อมทั้งเกิดการแตกหักของผิวเคลือบฟันบริเวณส่วนกลางฟัน (middle region)

ทำให้เห็นว่าผิวขรุขระและปรากฏลักษณะของแท่งเคลือบฟันเห็นได้ชัดเจน เขาสรุปว่าการถอดแบบรกเกิดด้วยแรงเฉือนจะทำให้เกิดอันตรายต่อผิวเคลือบฟันมาก ส่วนการถอดแบบรกเกิดด้วยแรงปอกเป็นวิธีที่ปลอดภัยและดีที่สุด

Årtun และ Bergland (1984) ศึกษาเปรียบเทียบปริมาณแอดฮีซีฟเรซินที่เหลืออยู่บนผิวเคลือบฟันตามค่า ARI จากการถอดแบบรกเกิดด้วยแรงเฉือนและแรงปอก พบว่าการถอดแบบรกเกิดด้วยการใช้แรงปอกที่ได้จากการใช้คีมไวน์การ์ทบีบที่ปีกแบรกเกิดจะให้ค่า ARI สูงกว่า หรือมีแอดฮีซีฟเรซินเหลือน้อยกว่าการถอดแบบรกเกิดด้วยแรงเฉือนที่วางขอบคมของคีมถอดแบบรกเกิด ระหว่างรอยต่อของผิวเคลือบฟันและฐานแบรกเกิด และไม่มีการแตกหักของผิวเคลือบฟันร่วมออกมากับแอดฮีซีฟเรซิน รวมทั้งไม่พบรอยขีดข่วนจากคมของคีมบนผิวเคลือบฟัน เช่นที่เกิดขึ้นจากการใช้แรงเฉือน นอกจากนี้การถอดแบบรกเกิดด้วยแรงปอกยังเป็นวิธีที่ทำได้ง่าย และควบคุมการทำงานได้ดีกว่า เช่นเดียวกันกับ Newman (1978) ที่พบว่าการถอดแบบรกเกิดด้วยแรงเฉือนจากคีมตัดลวด โดยวางขอบคมของคีมที่ตำแหน่งรอยต่อระหว่างผิวเคลือบฟันและฐานแบรกเกิดมีการแตกหักของผิวเคลือบฟันร่วมออกมากับแอดฮีซีฟเรซินด้วย

Jones (1980) ได้รายงานการสูญเสียผิวเคลือบฟันจากการดึงแบรกเกิดออก ด้วยคีมซ่อมรดยนต์ในผู้ป่วยที่ถอดแบบรกเกิดด้วยตัวเอง พบการแตกหักของผิวเคลือบฟันเป็นบริเวณกว้าง จนมีอาการเสียวฟันในฟันหน้าบนและฟันเขี้ยวบนขวา และเกิดฟันผุในเวลาต่อมา เขาแนะนำว่าในการถอดแบบรกเกิดไม่ควรใช้แรงดึงหรือแรงบิดที่ปีกแบรกเกิด เพราะจะทำให้เกิดแรงกระทำจำนวนมากไปยังรอยต่อระหว่างผิวเคลือบฟันและแอดฮีซีฟเรซิน จนเกิดอันตรายต่อผิวเคลือบฟันได้ ดังนั้นการถอดแบบรกเกิดควรใช้แรงในลักษณะเฉือนกด (shearing-compressive force) จากคีมตัดลวดหรือคีมที่ออกแบบมาให้ถอดแบบรกเกิดโดยเฉพาะ

Retief (1974) ได้รายงานตำแหน่งการแตกหักที่รอยต่อระหว่างผิวเคลือบฟันและแอดฮีซีฟเรซินจากการถอดแบบรกเกิดด้วยแรงดึง จากการศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดพบว่ามีการแตกหักของเนื้อผิวเคลือบฟันออกมาพร้อมกับการแตกหักของเรซินแทกที่แทรกเข้าไปในรูพรุนของผิวเคลือบฟันด้วย ซึ่งสามารถยืนยันด้วยการตรวจหาส่วนประกอบของธาตุแคลเซียม โดยจะพบได้ในทุกๆ ชั้นตัวอย่าง เขาสรุปว่าการแตกหักที่รอยต่อระหว่างผิวเคลือบฟันและแอดฮีซีฟเรซินเกิดจากการแตกหักของทั้งผิวเคลือบฟันและแอดฮีซีฟเรซิน

O'Brien, Watts และ Read (1988) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกำลังแรงยึด (bond strength) และปริมาณแอดฮีซีฟเรซินที่เหลืออยู่บนผิวเคลือบฟันภายหลังการถอดแบรคเกตโดยวัดกำลังแรงยึดด้วยเครื่องทดสอบแรงทั่วไปฮาวเดน (Howden universal machine) และประเมินปริมาณแอดฮีซีฟเรซินที่เหลืออยู่บนผิวเคลือบฟันตามค่า ARI พบว่าการเพิ่มกำลังแรงยึดระหว่างฐานแบรคเกตและแอดฮีซีฟเรซิน จะเป็นผลให้เกิดการแตกหักที่รอยต่อระหว่างผิวเคลือบฟันและแอดฮีซีฟเรซิน ทำให้ค่า ARI ต่ำ

Kinami และคณะ (1988a) ได้อธิบายการทำลายระบบการยึดติด (adhesion system) ระหว่างผิวเคลือบฟัน แอดฮีซีฟเรซินและแบรคเกต ว่ามีการแตกหักเกิดขึ้นได้ 3 รูปแบบคือ

1. Ductile fracture เป็นการแตกหักที่มีสาเหตุจากการเปลี่ยนรูปของวัสดุและเกิดรอยแตกอย่างช้าๆ โดยเกิดขึ้นหลังจากวัสดุมีการเปลี่ยนรูปถาวร (permanent deformation)
2. Brittle fracture เป็นการแตกหักที่ไม่มีการเปลี่ยนรูปถาวรของวัสดุ แต่เกิดจากการมีรอยแตกในวัสดุเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
3. Fatigue fracture เป็นการแตกหักของวัสดุที่เกิดจากการได้รับความเครียดซ้ำ ๆ กัน

แอดฮีซีฟเรซินเป็นอินทรีย์พอลิเมอร์ (organic polymer) ซึ่งมีคุณสมบัติยืดหยุ่นและเหนียว การยึดติดของแอดฮีซีฟเรซินยึดอยู่กับส่วนแข็ง (rigid) สองส่วนคือ ผิวเคลือบฟันและฐานแบรคเกต เมื่อมีแรงจากภายนอกมากกระทำจะทำให้เกิดความเครียดสะสมภายในเนื้อของวัสดุและเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นเมื่อได้รับแรงจะเกิดการแตกหักแบบที่ 2 และ 3

การเลือกวางตำแหน่งของเครื่องมือที่รอยต่อระหว่างผิวเคลือบฟัน แอดฮีซีฟเรซินและฐานแบรคเกตมีผลต่อตำแหน่งการแตกหักที่จะเกิดขึ้น โดย Kinami และคณะ (1988a) พบว่าการวางคมของเครื่องมือที่รอยต่อระหว่างผิวเคลือบฟันและแอดฮีซีฟเรซิน จะทำให้เกิดรอยแตกบริเวณขอบของแอดฮีซีฟเรซิน และเกิดความเครียดสะสมในเนื้อวัสดุบริเวณนั้น ทำให้เกิดการแตกหักที่ตำแหน่งนี้มากกว่าที่จะเกิดการแตกหักที่รอยต่อระหว่างแอดฮีซีฟเรซินและฐานแบรคเกต หรือมีแอดฮีซีฟเรซินเหลือค้างอยู่บนผิวเคลือบฟันน้อย

Rossouw และ Terblanche (1995) ได้ศึกษาความเครียดที่เกิดขึ้นขณะถอดแบรคเกตด้วยแรงดึงและแรงเฉือน โดยการวิเคราะห์ด้วยไฟโตอีลาสติก (photoelastic analysis) ในการถอดแบรคเกตที่มีฐานแบบตะแกรง และใช้วัสดุยึดที่มีวัสดุอัดแทรกมาก พบว่าการถอดแบรคเกต

ด้วยแรงดึงจะทำให้เกิดความเครียดในผิวเคลือบฟันบริเวณใต้ขอบและกึ่งกลางของฐานแบร็กเกต ส่วนการถอดแบร็กเกตด้วยแรงเฉือนจะเกิดความเครียดที่ผิวเคลือบฟันบริเวณกึ่งกลางของฐานแบร็กเกตเป็นพื้นที่ขนาดเล็กกว่า

Katona (1997) กล่าวว่าความเครียดที่เกิดขึ้นบนผิวเคลือบฟันเป็นสาเหตุทำให้เกิดการแตกหักของผิวเคลือบฟันออกมากับแอตฮีสึฟเรซิน และการถอดแบร็กเกตที่วางขอบคมของคิมที่รอยต่อของผิวเคลือบฟันและแอตฮีสึฟเรซินจะทำให้เกิดความเครียดในผิวเคลือบฟันมากกว่าการวางคิมที่รอยต่อระหว่างแอตฮีสึฟเรซินและฐานแบร็กเกต

ในการศึกษาของ Bennett, Shen และ Waldron (1984) พบว่าการถอดแบร็กเกตโดยให้แรงที่รอยต่อระหว่างแอตฮีสึฟเรซินและฐานแบร็กเกต จะทำให้เกิดความเครียดแก่ผิวเคลือบฟันบริเวณขอบใต้ฐานแบร็กเกตและกระจายในพื้นที่กว้างกว่าการให้แรงที่ปีกแบร็กเกต ซึ่งทำให้เกิดความเครียดที่ผิวเคลือบฟันเพียงพื้นที่เล็กๆ บริเวณกึ่งกลางใต้ฐานแบร็กเกตเท่านั้นเขาสรุปว่าการให้แรงไปยังปีกแบร็กเกตจะถ่ายทอดความเครียดจำนวนน้อยไปยังผิวเคลือบฟันและแอตฮีสึฟเรซิน ในขณะที่การให้แรงที่รอยต่อระหว่างแอตฮีสึฟเรซินและฐานแบร็กเกต จะทำให้เกิดความเครียดภายในผิวเคลือบฟัน เกิดการแยกตัวของผิวเคลือบฟันและแอตฮีสึฟเรซินโดยมีการแตกหักของผิวเคลือบฟันติดออกมากับแอตฮีสึฟเรซินด้วย จากการวิเคราะห์ด้วยโฟโตอีลาสติกนี้ให้ผลสอดคล้องกับการศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดที่พบว่ามีผิวเคลือบฟันติดอยู่บนแอตฮีสึฟเรซินที่อยู่บนฐานแบร็กเกต เขาจึงแนะนำให้ถอดแบร็กเกตโดยการให้แรงไปยังปีกแบร็กเกต ซึ่งความเครียดทั้งหมดจะทำให้ปีกแบร็กเกตงอตัว และติดอยู่กับคมของคิมไม่หลุด กระเด็นออกมาจนอาจเกิดอันตรายได้

วิธีการขจัดแอตฮีสึฟเรซินและบูรณะผิวเคลือบฟัน

การขจัดแอตฮีสึฟเรซินทำได้หลายวิธี (Brown และ Way, 1978; Burapawong, Marshall, Apfel และ Perry, 1978; Oliver และ Griffiths, 1992) ได้แก่

1. การขูดแอตฮีสึฟเรซินออกด้วยมือ โดยการให้เครื่องมือขูดหินน้ำลายด้วยมือ (hand scaler) หรือใช้คิมที่ออกแบบมาสำหรับการขจัดแอตฮีสึฟเรซินโดยเฉพาะ (bond removing pliers)

2. การใช้หัวกรอ (rotary instrument) ด้วยความเร็วช้า หรือเร็วขึ้นอยู่กับชนิดและรูปร่างของหัวกรอ
3. การใช้เครื่องอัลตราโซนิกขูดหินน้ำลาย (ultrasonic scaler)

ภายหลังการขจัดแอคอีซีเฟเรซินแล้ว ควรขัดผิวเคลือบฟันให้เรียบด้วยผงขัดฟันชนิดละเอียดร่วมกับฟลูออไรด์ทุกครั้ง