

การแนะนำกำลังของป็นซีเมนต์พอร์ตแลนด์ผสมซีเถ้าลอยและซีเถ้ากลบ



นายอดม หงษ์ประชาพร

วิทยานี้เป็นหนึ่งในส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2533

ISBN 974-577-258-5

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

016299

10207301

STRENGTH DEVELOPEMENT OF PORTLAND CEMENT MIXED WITH FLY ASH AND RICE HUSK ASH

Mr. Udom Hongpatanporn

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of Master of Engineering

Department of Civil Engineering

Graduate school

Chulalongkorn University

1990

ISBN 974-557-258-5



หัวข้อวิทยานิพนธ์

การพัฒนากำลังของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ผสมซีเถ้าลอยและซีเถ้ากลบ

โดย

นายอุดม หงษ์ประธานพร

ภาค

วิศวกรรมโยธา

อาจารย์ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร. บุญสม เลิศหิรัญวงศ์

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้บัณฑิตวิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาโทบัณฑิต

..... ศน. บดี บัณฑิตวิทยาลัย
(ศาสตราจารย์ ดร.ถาวร วิชัยรักษ์)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

..... ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์ วิเชียร เต็งอำนวยการ)

..... กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ประจิต จิรัปประภา)

..... กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรพล จีวาลักษณ์)

..... กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร. บุญสม เลิศหิรัญวงศ์)

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



อุดม หนังสือประชาชน : การพัฒนากำลังของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ผสมซีเถ้าลอยและซีเถ้า
แกลบ (STRENGTH DEVELOPEMENT OF PORTLAND CEMENT MIXED WITH FLY ASH
AND RICE HUSK ASH) อ.ที่ปรึกษา : รศ.ดร. บุญสม เลิศนัทธัญญ์ , 101 หน้า
ISBN 974-577-258-5

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง คุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางวิศวกรรมของ
ซีเมนต์ผสมซีเถ้าลอย

ในการวิจัยได้ใช้ซีเถ้าลอยจากอำเภอมะเมาะ จังหวัดลำปาง ซึ่งมีอนุภาคเม็ดกลม ผิวเรียบ
สีน้ำตาลเข้ม ขนาดประมาณ 7 ไมครอน ค่าความถ่วงจำเพาะ 2.56 และ ค่าดัชนีความเป็นปึกไสลาย
89% ซีเถ้าแกลบจากจังหวัดราชบุรีมีอนุภาคมีเหลี่ยมมุมสี่เหลี่ยมทึบ ขนาดประมาณ 47 ไมครอน
ค่าความถ่วงจำเพาะ 2.04 และ ค่าดัชนีความเป็นปึกไสลาย 77%

จากการทดสอบคุณสมบัติของปูนซีเมนต์ผสมซีเถ้าลอยหรือซีเถ้าแกลบ เมื่อแทนที่ปูนซีเมนต์ 10,
15, 20, 30, 40% โดยน้ำหนัก, พบว่าการพัฒนากำลังรับแรงจะเพิ่มขึ้นตามอายุการบ่ม แต่ในอัตรา
ส่วนการแทนที่ของซีเถ้าที่เหมาะสมที่ 20% จะให้การพัฒนาในช่วงอายุแรกต่ำกว่า แต่ในช่วงอายุ
หลังจะให้การพัฒนาสูงกว่าปูนซีเมนต์ล้วน จากการวิเคราะห์สารเชื่อมประสานโดย X-Ray
Diffraction ได้ผลสอดคล้องกับการพัฒนากำลังรับแรงอัด คือการพัฒนาสารเชื่อมประสานในช่วงอายุ
แรกต่ำกว่า แต่ในช่วงอายุหลังสูงกว่าปูนซีเมนต์ล้วน เปรียบเทียบระหว่างซีเถ้าลอยและซีเถ้าแกลบ
จะพบว่า ซีเถ้าลอยให้การพัฒนาดีกว่าซีเถ้าแกลบ เนื่องจากอนุภาคละเอียดกว่า ค่า W/c จะ
เพิ่มขึ้น ตามปริมาณซีเถ้าที่เพิ่ม ทั้งซีเถ้าลอยและซีเถ้าแกลบ แต่ซีเถ้าแกลบจะเพิ่มมากกว่า ค่า W/
c + ซีเถ้า จะลดลง 0.01 ทุก ๆ 10% ของซีเถ้าลอยที่เพิ่มขึ้น และเพิ่มขึ้น 0.038 ทุก ๆ 10%
ของซีเถ้าแกลบที่เพิ่มขึ้น

ภาควิชา วิศวกรรมโยธา
สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา
ปีการศึกษา 2532

ลายมือชื่อนิติกร อุดม วงศ์ประสิทธิ์พร

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา พล.ต.ท. ...

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาช่วย



UDOM HONGPATANPORN : STRENGTH DEVELOPEMENT OF PORTLAND CEMENT MIXED WITH FLY ASH AND RICE HUSK ASH. THESIS ADVISOR : ASSOC. PROF. BOONSOM LERDHIRUNWONG, Dr. Ing. 101 PP.

The purpose of this research was to evaluate the physical and potential engineering properties of Portland cement mixed with Fly ash and Rice husk ash. It was found that the Fly ash from Mae Mao had a spherical particulate shape with an average diameter of 7 microns, specific gravity of 2.56 and Pozzolanic index of 89%. It was found that the Rice Husk ash from Ratchaburi was found to have an angular particulate shape of width averaging 47 microns, Pozzolanic index of 77% and specific gravity of 2.04.

The properties of various mixtures of Portland cement with Fly ash and Rice Husk ash were analysed using ratios of 0, 10, 15, 20, 30 and 40% by weight. The optimum amount of the combined ash was found to be 20%. At this composition the primary compressive strength was decreased from that of Portland cement alone. However it was found that the strength of the final set was greater than that of Portland cement. The components of the compound were also analysed by x-ray diffraction to ascertain the reason for the discrepancies in compressive strength. The Fly ash behaved better than the Rice Husk ash because the particles were smaller and of more uniform shape. The W/C ratio of Fly ash therefore increased comparatively less than that of Rice husk ash. However, for every 10% increment of fly ash the ratio of W/(cement + ash) was decreased 0.01 while for rice husk ash this ratio was increased 0.038 at the same condition.

ภาควิชา วิศวกรรมโยธา
สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา
ปีการศึกษา ๒๕ ๓๒

ลายมือชื่อผู้จัดทำ ๒๕๓๒ ๒๕๓๒ ๒๕๓๒
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๓๒ ๒๕๓๒
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาพร้อม



กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี เพราะได้รับความกรุณาจาก รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม เลิศศิริกัญญา ซึ่งเป็เ้าอาจารย์ที่ปรึกษาได้ให้คำแนะนำและตรวจสอบ แก่ไขวิทยานิพนธ์ ผู้เขียนรู้สึกสำเ้าในความกรุณาและขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ด้วย

ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งประกอบด้วยรอง ศาสตราจารย์วิเชียร เต็งอำนวย รองศาสตราจารย์ประจิต จิรัปประภา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล จิวาลักษณ์ ที่ได้ให้คำปรึกษาและตรวจแกไขวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ตลอดจนให้ความรู้ในระหว่าง ที่ศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้ง คณาจารย์ทุกท่านในภาควิชาวิศวกรรมโยธา ที่ได้สั่งสอน อบรม แก่ผู้เขียนมาโดยตลอด

ในการวิจัยนี้ ผู้เขียนได้รับความอนุเคราะห์ จากกรมโยธาธิการ ซึ่งมอบวัสดุซีเมนต์ แก่ นายเต็ม โส่ม โสรัส ซึ่งมอบวัสดุซีเมนต์แก่กลับ ให้

ท้ายที่สุดนี้ความดี หรือประโยชน์ทั้งหลาย อันพึงได้จากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ขอมอบให้แก่ บิดา มารดา และครู อาจารย์ที่ได้ให้การอบรมเ้าแก่ แก่ผู้วิจัย

นายอดม หงษ์ประธานพร



สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	จ
กิตติกรรมประกาศ	ฉ
สารบัญ	ช
รายการตารางประกอบ	ญ
รายการภาพประกอบ	ฎ
บทที่	
1 บทนำ	1
1.1 ความเ็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย	2
1.3 ขอบเขตของการวิจัย	3
1.4 ประโยชน์ของการวิจัย	4
2 ทฤษฎี	5
2.1 ความรู้พื้นฐานของวัสดุที่ทำการวิจัย	5
2.1.1 อนุชีเมนต์ปอร์ตแลนด์	5
2.1.2 ซีเมนต์ลอม	7
2.1.3 ซีเมนต์กลบ	9
2.2 ปฏิกริยาไฮเดรชันและปฏิกริยาปฏิกิริยาซิลาน	9
2.3 แนวความคิดและการวิจัยในอดีต	11
3 วัสดุที่ใช้ในการวิจัยและวิธีการทดสอบ	19
3.1 วัสดุที่ใช้ในการวิจัย	19
3.2 การศึกษาคุณสมบัติพื้นฐานของวัสดุ	20
3.2.1 ส่วนประกอบทางเคมี	20
3.2.2 ความละเอียด	20

3.2.3	ความถ่วงจำเพาะ	20
3.3	การทดสอบคุณสมบัติของปูนซีเมนต์ผสมซีเมนต์ลอย หรือปูนซีเมนต์ผสมซีเมนต์แก้ว	
	ผสมซีเมนต์แก้ว	20
3.3.1	ความชันเหลวปกติ	21
3.3.2	ระยะเวลาก่อตัว	21
3.3.3	กำลังรับแรงอัด	22
3.3.4	ค่าดัชนีความเป็นปึกไซลาน เกี่ยวกับปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ ...	22
3.3.5	X-Ray Diffraction	23
3.3.6	การถอดแบบและการบ่มแท่งทดสอบ	23
4	ผลการทดสอบ	24
4.1	คุณสมบัติพื้นฐานของวัสดุ	24
4.1.1	ส่วนประกอบทางเคมี	24
4.1.2	ความละเอียด	27
4.1.3	ความถ่วงจำเพาะ	32
4.2	คุณสมบัติของปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ผสมซีเมนต์ลอยหรือซีเมนต์แก้ว	
	ผสมซีเมนต์แก้ว	32
4.2.1	ความชันเหลวปกติ	32
4.2.2	ระยะเวลาก่อตัว	34
4.2.3	กำลังรับแรงอัด	336
4.2.4	ค่าดัชนีความเป็นปึกไซลาน เมื่อเทียบกับปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์	41
4.2.5	ผล X-Ray Diffraction	42
4.2.6	การพัฒนากำลังของปูนซีเมนต์ผสมซีเมนต์แก้ว	44
4.2.7	การเปรียบเทียบระหว่างซีเมนต์ลอยและซีเมนต์แก้ว	45
5	สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ	63
5.1	สรุปผลการวิจัย	63
5.2	ความประหยัด	64

5.3	ข้อเสนอแนะ	64
	เอกสารอ้างอิง	66
	ภาคผนวก ก.	66
	ภาคผนวก ข.	85
	ประวัติผู้เขียน	88

รายการตารางประกอบ

ตารางที่	หน้า
2.1 สารประกอบของปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์	6
2.2 มาตรฐาน ASTM C 618-85 สารวัสดุซีเมนต์ธรรมชาติ	8
2.3 ส่วนประกอบทางเคมีของซีเมนต์กลบในต่างประเทศ KOKUBU (1968)	14
4.1 ส่วนประกอบทางเคมีของวัสดุวิจัย	25
4.2 กำลังรับแรงอัดและความต้องการน้ำของปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ผสมซีเมนต์ (ลูกบาศก์มอร์ต่า 50 มิลลิเมตร)	38
4.3 กำลังรับแรงอัดและความต้องการน้ำของปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ผสมซีเมนต์ (ลูกบาศก์มอร์ต่า 50 มิลลิเมตร)	38
4.4 กำลังรับแรงอัดของส่วนผสมปูนซีเมนต์ผสมซีเมนต์ 35% โดยปริมาตร อายุ 28 วัน (ลูกบาศก์มอร์ต่า 50 มิลลิเมตร)	41
ก.1 การวิเคราะห์ชนิดของแร่ดินเหนียวโดยวิธี X - Ray Diffraction	77
ก.2 การแปลงมุม θ ไปเป็นระยะห่าง d ของ Inter Layer	78
ก.3 ข้อมูล X - Ray Diffraction	79
ก.4 X - Ray Diffraction pattern	80
ก.5 X - Ray Diffraction pattern	81
ก.6 X - Ray Diffraction pattern	82
ก.7 X - Ray Diffraction pattern	83
ข.1 องค์ประกอบทางเคมีของซีเมนต์กลบแม่เมาะ	87

รายการภาพประกอบ

รูปที่

หน้า

2.1	กำลังและส่วนผสมอายุ 7 วัน	16
2.2	กำลังและส่วนผสมอายุ 28 วัน	16
2.3	กำลังและส่วนผสมอายุ $2 \frac{1}{2}$ เดือน	17
4.1	ภาพถ่าย Electron MicroScope ของปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์	24
4.2	ภาพถ่าย Electron MicroScope ของซีเมนต์ลอย	30
4.3	ภาพถ่าย Electron MicroScope ของซีเมนต์กลบ	30
4.4	แสดงขนาดคละ หรือความละเอียดของทราย ตามมาตรฐาน ASTM C 33	31
4.5	ปริมาณน้ำที่ต้องการ จากค่าความชื้นเหลวปกติเมื่อผสมซีเมนต์แทนที่ปูนซีเมนต์บางส่วน	34
4.6	เวลาที่ก่อตัวระยะต้น ของปูนซีเมนต์ผสมซีเมนต์ลอยหรือซีเมนต์กลบ	35
4.7	กำลังรับแรงอัดของลูกบาศก์มอร์ต้าปูนซีเมนต์ผสมซีเมนต์ลอย	39
4.8	กำลังรับแรงอัดของลูกบาศก์มอร์ต้าปูนซีเมนต์ผสมซีเมนต์กลบ	40
4.9	ผล X - Ray Diffraction ของปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์	46
4.10	ผล X - Ray Diffraction ของซีเมนต์ลอย	47
4.11	ผล X - Ray Diffraction ของซีเมนต์กลบ	48
4.12	กราฟแสดงการเพิ่มขึ้นของ Calcium Silicate Hydrate ที่เพิ่มขึ้นตามเวลาบ่มของส่วนผสมซีเมนต์ลอยต่อปูนซีเมนต์ 0:100 และ Portland Cement โดย X - Ray Diffraction	49
4.13	กราฟแสดงการเพิ่มขึ้นของ Calcium Silicate Hydrate ที่เพิ่มขึ้นตามเวลาบ่มของส่วนผสมซีเมนต์ลอยต่อปูนซีเมนต์ 10:90 และ Portland Cement โดย X - Ray Diffraction	50
4.14	กราฟแสดงการเพิ่มขึ้นของ Calcium Silicate Hydrate ที่เพิ่มขึ้นตามเวลาบ่มของส่วนผสมซีเมนต์ลอยต่อปูนซีเมนต์ 15:85 และ Portland Cement โดย X - Ray Diffraction	51
4.15	กราฟแสดงการเพิ่มขึ้นของ Calcium Silicate Hydrate ที่เพิ่มขึ้นตามเวลาบ่มของส่วนผสมซีเมนต์ลอยต่อปูนซีเมนต์ 20:80 และ Portland Cement โดย X - Ray Diffraction	52

- 4.16 กราฟแสดงการพัฒนา Calcium Silicate Hydrate ที่เพิ่มขึ้นตามเวลาบ่มของส่วนผสมซีเมนต์ลอยต่อปูนซีเมนต์ 30:70 และ Portland Cement โดย X - Ray Diffraction 53
- 4.17 กราฟแสดงการพัฒนา Calcium Silicate Hydrate ที่เพิ่มขึ้นตามเวลาบ่มของส่วนผสมซีเมนต์กลบต่อปูนซีเมนต์ 10:90 และ Portland Cement โดย X - Ray Diffraction 54
- 4.18 กราฟแสดงการพัฒนา Calcium Silicate Hydrate ที่เพิ่มขึ้นตามเวลาบ่มของส่วนผสมซีเมนต์กลบต่อปูนซีเมนต์ 15:85 และ Portland Cement โดย X - Ray Diffraction 55
- 4.19 กราฟแสดงการพัฒนา Calcium Silicate Hydrate ที่เพิ่มขึ้นตามเวลาบ่มของส่วนผสมซีเมนต์กลบต่อปูนซีเมนต์ 20:80 และ Portland Cement โดย X - Ray Diffraction 56
- 4.20 อัตราการพัฒนาสารเชื่อมประสาน C-S-H ของปูนซีเมนต์ผสมซีเมนต์ลอย 57
- 4.21 อัตราการพัฒนาสารเชื่อมประสาน C-S-H ของปูนซีเมนต์ผสมซีเมนต์กลบ 58
- 4.22 อธิบายของปริมาณซีเมนต์ลอย เมื่อผสมในปูนซีเมนต์ต่ออัตราการพัฒนาสารเชื่อมประสาน ในอายุช่วงแรกและอายุช่วงหลัง 59
- 4.23 อธิบายของปริมาณซีเมนต์กลบ เมื่อผสมในปูนซีเมนต์ต่ออัตราการพัฒนาสารเชื่อมประสาน ในอายุช่วงแรกและในอายุช่วงหลัง 60
- 4.24 เปรียบเทียบอัตราการพัฒนาสารเชื่อมประสานของซีเมนต์ลอย และซีเมนต์กลบ 10% 61
- 4.25 เปรียบเทียบอัตราการพัฒนาสารเชื่อมประสานของซีเมนต์ลอย และซีเมนต์กลบ 20% 62
- ก.1 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มของการแผ่รังสีและความยาวคลื่นของรังสีเอ็กซ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการแทนที่ของอิเล็กตรอนใน shell ต่าง ๆ โดยตัวอักษรแสดงถึง shell ที่ถูกแทนที่ 70
- ก.2 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มของการแผ่รังสี กับความยาวคลื่นของรังสีเอ็กซ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการลดความเร็วของอิเล็กตรอนในสนามไฟฟ้า 70
- ก.3 ความสัมพันธ์ของความเข้มของการแผ่รังสีเอ็กซ์ กับความยาวคลื่น 72

รูปที่

๒๖

หน้า

ก.4	ความสัมพันธ์ทางเรขาคณิตของการสะท้อนรังสีเอ็กซ์ตามกฎของ Bragg	72
ก.5	Diffraction Diagram ของหินซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	84