

การประยุกต์ใช้ของเสียจากการผลิตกระแสไฟฟ้าในเชิง
สำนับผู้ผลิตภัณฑ์นมอนค่อนกรีดรองกระแสไฟฟ้า



นายณัฐเศรษฐ์ สมแสน

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม ภาควิชาชีววิศวกรรมอุตสาหกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2541
ISBN 974-639-515-7
ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

APPLICATION OF SLUDGE WASTE FROM ASBESTOS-CEMENT ROOFTILE
PROCESS FOR A CONCRETE CUSHION PRODUCT

Mr. Nathaset Somsaen

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Engineering in Industrial Engineering

Department of Industrial Engineering

Graduate School

Chulalongkorn University

Academic Year 1998

ISBN 974-639-515-7

หัวข้อวิทยานิพนธ์ การประยุกต์ใช้ของเสียจากการผลิตกระแสไฟฟ้าใน
สำหรับผลิตภัณฑ์หมอนคอนกรีตรองกระเบื้อง
โดย นายณัฐเศรษฐ์ สมเสน
ภาควิชา วิศวกรรมอุตสาหการ
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร. สมชาย พัฒนาเนตร


บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นักวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาด้านนักวิชาชีพ



..... คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศุภวัฒน์ ชูติงค์)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์


..... ประธานกรรมการ
(ศาสตราจารย์ ดร. ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ)


..... อาจารย์ที่ปรึกษา
(อาจารย์ ดร. สมชาย พัฒนาเนตร)


..... กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ สมชาย พวงเพ็เกศิก)


..... กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ชุ่ม นลิตา)

นัญเชษฐ์ สมแสน : การประยุกต์ใช้ของเสียจากการผลิตกระเบื้องซีเมนต์ไนหิน สำหรับผลิตภัณฑ์ หมอนหดชนิดรีดรองกระเบื้อง (APPLICATION OF SLUDGE WASTE FROM ASBESTOS-CEMENT ROOFTILE PROCESS FOR A CONCRETE CUSHION PRODUCT) อ.พี่ปริญญา : อาจารย์ ดร.สมชาย พวจินดาเนตร ; 120 หน้า, ISBN 974-639-515-7.

เนื่องจากของเสียจากการผลิตกระเบื้องซีเมนต์ไนหิน (Sludge Waste) เป็นของเสียที่มีแหล่งมาต่อไปเป็นอยู่ จำเป็นต้องกำจัดอย่างถูกวิธีเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โรงงานผลิตกระเบื้องซีเมนต์ส่วนใหญ่ปัจจุบันจะนิยมใช้ วิธีการฝังกลบ ทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการกำจัดของเสีย การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาคุณสมบัติเชิงกลของหมอนหดชนิดรีดรอง กระเบื้องที่มี Sludge Waste เป็นองค์ประกอบ โดยมีรัตตุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงเทคนิค และตรวจสอบ ค่าต่อรินการนำ Sludge Waste ไปใช้ในการผลิตหมอนหดชนิดรีดรองกระเบื้อง

สำหรับขั้นตอนวิธีในครั้งนี้ประกอบด้วย การขันรูปรีบ้านด้วยท่อหดอบส่วนผสมหมอนหด โดยการใช้ Sludge Waste หดแทนซีเมนต์ ทราย, หินแก้ว, และเพิ่มในส่วนผสมหมอนหดปกติ ในช่วง 10%-50%, 15%-100%, 15%-100% และ 10%-50% โดยน้ำหนัก ตามลำดับ ให้อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ในการผลิตเท่ากับ 0.4, 0.5 และ 0.6 และใช้ระยะเวลาการรีบส่วนผสมหมอนหด 3, 7, 14 และ 28 วัน การหดอบคุณสมบัติเชิงกลของรีบ้านด้วยท่อหดอบ ได้แก่ กำลัง อัด กำลังตึง ความหนาแน่น และการถูกซึมน้ำ การตัดเฉือนส่วนผสมและกำหนดเงื่อนไขที่เหมาะสมในการผลิตสามารถใช้ Sludge Waste และลดต้นทุนรัตตุประสงค์ได้สูง จากการนั้นจึงได้นำส่วนผสมที่ได้ไปทดลอง ผลิตเป็นหมอนหดชนิดรีดรองกระเบื้อง และทดสอบวิธีงานวิจัยเทียบกับหมอนหดชนิดรีดปกติที่ไม่ใช้ Sludge Waste

ผลการทดลองพบว่า ส่วนผสมที่เหมาะสมต่อการผลิตหมอนหดชนิดรีดรองกระเบื้อง คือ ซีเมนต์ : ทราย : หิน แก้ว : Sludge Waste เท่ากับ 0.8 : 1 : 2 : 0.2 ให้อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ 0.4 โดยน้ำหนัก และระยะเวลาการรีบ 7 วัน ทำ ให้ได้หมอนหดชนิดรีดรองกระเบื้องที่สามารถใช้งานในการรองรับแรงดึง 48.15 กิโลกรัมต่อตารางเมตร และตึง 22.02 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ความหนาแน่น 1.74 กรัมต่อซูกูนาก้าร์เซนติเมตร และการถูกซึมน้ำ 17.83% และสามารถลด ต้นทุนรัตตุประสงค์หมอนหดชนิดรีดรองกระเบื้องที่ใช้อยู่ในปัจจุบันลงจาก 2.12 บาทต่อก้อน เหลือ 1.80 บาทต่อก้อน หรือลดลง 0.32 บาทต่อก้อน หากนำส่วนผสมที่ตัดเฉือนจากกระบวนการนี้ไปใช้ผลิตเป็นหมอนหดชนิดรีดรองกระเบื้องจำนวน 2 ล้านก้อน ต่อปี จะทำให้ลดปัจจุบัน Sludge Waste ที่ต้องนำไปฝังกลบได้ 400 ตันต่อปี และลดค่ากำจัดของเสียได้ 200,000 บาทต่อ ปี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3970537921: MAJOR INDUSTRIAL ENGINEERING

KEY WORD: ASBESTOS / SLUDGE WASTE / CONCRETE CUSHION / MECHANICAL PROPERTIES

NATTHASET SOMSAEN : APPLICATION OF SLUDGE WASTE FROM ASBESTOS-CEMENT
ROOFTILE PROCESS FOR A CONCRETE CUSHION PRODUCT. THESIS ADVISOR :
SOMCHAI PUAJINDANATR, Ph.D. 120 pp. ISBN 974-639-515-7.

Because of the sludge waste from asbestos-cement process mixed with asbestos fiber. Almost factory of asbestos-cement roof tile products eliminated this waste by landfill, but it created cost and impacted to environment. Therefore sludge waste was considered on its application in concrete cushion product. The objectives were to study the technical and economical feasibility in the sludge waste recycle to concrete cushion production.

The study composed of concrete specimens preparing of application concrete mixes with sludge waste by replaced cement, sand, stone, and added in the normal concrete mix between 10%-50%, 15%-100%, 15%-100% and 10%-50% by weight, respectively. These specimens used water cement ratio at 0.4, 0.5 and 0.6 by weight and curing time for 3, 7, 14 and 28 days. The mechanical properties testing of these specimens had been conducted in this research; compressive strength, bending strength, density and water absorption. The optimal condition considered from the maximum of the quantity of sludge waste and the reduction of raw materials cost and waste eliminated cost was studied.

The experimental result showed that the suitable raw materials ratio of cement : sand : stone : sludge waste was 0.8 : 1 : 2 : 0.2 respectively. Water cement ratio of 0.4 and curing time of 7 days were the optimal condition for concrete cushion production. This optimal condition produced concrete cushion which the mechanical properties were compressive strength of 48.15 kg/cm^2 , bending strength of 22.02 kg/cm^2 , density of 1.74 g/cm^3 and water absorption of 17.63%. This composition could reduce the raw materials cost from 2.12 baht/piece into 1.80 baht/piece. Therefore, If 2 million pieces/year of concrete cushion are produced using this condition, the quantity of sludge waste would be recycled up to 400 tons/year and the cost of eliminated waste would be reduced by 200,000 baht/year.

ภาควิชา..... วิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชา..... วิศวกรรมอุตสาหการ
ปีการศึกษา..... 2541

ลายมือชื่อนิสิต.....
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา.....
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม.....



กิตติกรรมประกาศ

ในการทำวิทยานิพนธ์นี้ ผู้เขียนขอขอบขอบพระคุณ ดร.สมชาย พัวจินดาเนตร ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้ให้ความรู้และคำแนะนำในการทำวิทยานิพนธ์ จนสำเร็จลุล่วงไปอย่างสมบูรณ์ ขอกราบขอบพระคุณประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ศ.ดร.ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ และขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์อันประกอบด้วย รศ.สมชาย พวงเพิกศึก และ รศ.ชุ่ม มลิตา ที่ได้ให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ต่อการทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นอย่างมาก รวมทั้งขอขอบคุณบริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด ประกอบด้วย คุณอาทิตย์ ประทุมสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ คุณกิงกาญจน์ วงศ์รัตน์ วิศวกรในฝ่ายส่วนเทคนิค คุณวันชัย ใจนสมจิต หัวหน้างานทดสอบวัสดุดิบและผลิตภัณฑ์ และพนักงานห้องปฏิบัติการหน่วยงานคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ที่ให้การอนุมัติและสนับสนุน ฉุปกรณ์และวัสดุดิบท่างๆ ที่ใช้ในการทำวิทยานิพนธ์

ท้ายสุดนี้ คุณประโยชน์อันพึงจะได้รับจากวิทยานิพนธ์นี้ ผู้เขียนขอขอบให้แก่บิดา นารดา และคุณอาจารย์ทุกท่าน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณในการอบรมให้การศึกษาแก่ผู้เขียนตลอดมา

ณัฐเศรษฐ์ สมแสน

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	๑
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	๒
กิตติกรรมປະກາດ	๓
สารบัญ	๔
สารบัญตาราง	๘
สารบัญรูป	๙
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย	5
1.3 ขอบเขตของการวิจัย	5
1.4 ขั้นตอนของการวิจัย	6
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย	7
บทที่ 2 การสำรวจเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	
2.1 หลักการเกี่ยวกับของเสียจากการผลิตกระเบื้องซีเมนต์ในหิน	8
2.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับคอมกรีต	12
2.3 คอมกรีตเสริมไฟเบอร์	16
2.4 การสำรวจงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	19
บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย	
3.1 การเตรียมขั้นงานตัวอย่างทดสอบ	23
3.2 การตรวจสอบคุณสมบัติเชิงกายภาพของวัตถุดิบที่ใช้ในการวิจัย	27
3.3 การทดสอบคุณสมบัติเชิงกล	28

หน้า

3.4 การวิเคราะห์ผลด้านต้นทุนวัตถุคิบและค่าใช้จ่ายในการกำจัดของเสีย.....	31
3.5 การทดสอบใช้งานจริงของหม้อนคอนกรีตรองกระเบี้งที่มี Sludge Waste เป็นองค์ประกอบ	32

บทที่ 4 ผลกระทบสอบคุณสมบัติเชิงกายภาพของวัตถุคิบที่ใช้ในการวิจัย

4.1 ผลกระทบสอบคุณสมบัติเชิงกลของขันงานตัวอย่างทดสอบ	35
4.1.1 การทดสอบขนาดคละและไม่ตูลสัญชาติของทรัพย์	35
4.1.2 การทดสอบขนาดคละและไม่ตูลสัญชาติของหินเกล็ด	37
4.1.3 การทดสอบความซึ่น ความหนาแน่น และคุณสมบัติทางเคมีของ Sludge Waste	39
4.2 ผลกระทบสอบคุณสมบัติเชิงกลของขันงานตัวอย่างทดสอบ	40
4.2.1 ผลกระทบสอบคุณสมบัติเชิงกลของคอนกรีตเมื่อแทนที่ชิเมนต์ด้วย Sludge Waste	40
4.2.2 ผลกระทบสอบคุณสมบัติเชิงกลของคอนกรีตเมื่อแทนที่ทรายด้วย Sludge Waste	52
4.2.3 ผลกระทบสอบคุณสมบัติเชิงกลของคอนกรีตเมื่อแทนที่หินเกล็ดด้วย Sludge Waste	64
4.2.4 ผลกระทบสอบคุณสมบัติเชิงกลของคอนกรีตเมื่อเพิ่ม Sludge Waste ในส่วนผสม	76
4.4 การวิเคราะห์ผลด้านต้นทุนวัตถุคิบและค่าใช้จ่ายในการกำจัดของเสีย	91
4.5 ผลกระทบของการใช้งานจริงของหม้อนคอนกรีตรองกระเบี้งที่มี Sludge Waste เป็นองค์ประกอบ	94

หน้า

บทที่ ๕ วิจารณ์ผลการทดลอง

5.1 ผลของ Sludge Waste ที่มีต่อคุณสมบัติเชิงกล	99
5.2 ผลของอัตราส่วนน้ำต่อชีเมนต์ที่มีต่อคุณสมบัติเชิงกล	101
5.3 ผลของระยะเวลาการปั่นที่มีต่อคุณสมบัติเชิงกล	102
5.4 การคัดเลือกเงื่อนไขที่เหมาะสมในการผลิต	104
5.5 การเปรียบเทียบผลการใช้งานของหม้อนคอนกรีตรองกระเบื้องสูตรปักดิ้น กับหม้อนคอนกรีตรองกระเบื้องที่มี Sludge Waste เป็นองค์ประกอบ	107

บทที่ ๖ สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

6.1 สรุปผลการวิจัย.....	108
6.2 ข้อเสนอแนะ	110
 รายการยังคง	111
ภาคผนวก ก. ความรู้เกี่ยวกับแอลตราโซนและกระบวนการผลิตกระเบื้อง ชีเมนต์ไนหิน	114
ภาคผนวก ข. ค่ากำลังอัดของกระเบื้องชีเมนต์ไนหิน	118
ภาคผนวก ค. ข้อกำหนดค่ากำลังอัดของหม้อนคอนกรีตรองกระเบื้อง	119
ประวัติผู้เขียน	120

**สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2.1 ความชื้นของ Sludge Waste จากป้อมเดียวของโรงงานผลิตกระเบื้องซีเมนต์ไอลิน	10
2.2 ผลการวิเคราะห์ทางเคมีของเศษเปียก (Sludge Waste) จากโรงงานผลิต กระเบื้องซีเมนต์ไอลิน	11
2.3 คุณสมบัติของเส้นใยไฟเบอร์	18
3.1 การแทนที่ซีเมนต์ด้วย Sludge Waste	25
3.2 การแทนที่ทรายด้วย Sludge Waste	25
3.3 การแทนที่นินเกล็ตด้วย Sludge Waste	25
3.4 การผสมเพิ่ม Sludge Waste ในส่วนผสมคอนกรีต	26
4.1 ผลการตรวจสอบขนาดคละและไมครอสไบเดนท์ของทรายที่ใช้ในการวิจัย	35
4.2 ผลการตรวจสอบขนาดคละและไมครอสไบเดนท์ของนินเกล็ตที่ใช้ในการวิจัย	37
4.3 ผลการวิเคราะห์ทางเคมีของ Sludge Waste	39
4.4 ผลการทดสอบกำลังอัดของส่วนผสมคอนกรีต เมื่อแทนที่ซีเมนต์ด้วย Sludge Waste ในปริมาณต่างๆ	41
4.5 ผลการทดสอบกำลังดัดของส่วนผสมคอนกรีต เมื่อแทนที่ซีเมนต์ด้วย Sludge Waste ในปริมาณต่างๆ	44
4.6 ผลการทดสอบความหนาแน่นของส่วนผสมคอนกรีต เมื่อแทนที่ซีเมนต์ด้วย Sludge Waste ในปริมาณต่างๆ	47
4.7 ผลการทดสอบการดูดซึมน้ำของส่วนผสมคอนกรีต เมื่อแทนที่ซีเมนต์ด้วย Sludge Waste ในปริมาณต่างๆ	50
4.8 ผลการทดสอบกำลังอัดของส่วนผสมคอนกรีต เมื่อแทนที่ทรายด้วย Sludge Waste ในปริมาณต่างๆ	53
4.9 ผลการทดสอบกำลังดัดของส่วนผสมคอนกรีต เมื่อแทนที่ทรายด้วย Sludge Waste ในปริมาณต่างๆ	56
4.10 ผลการทดสอบความหนาแน่นของส่วนผสมคอนกรีต เมื่อแทนที่ทรายด้วย Sludge Waste ในปริมาณต่างๆ	59

4.11 ผลกระทบต่อการดูดซึมน้ำของส่วนผสมคอนกรีต เมื่อแทนที่ทรายด้วย Sludge Waste ในปริมาณต่างๆ	62
4.12 ผลกระทบต่อกำลังอัดของส่วนผสมคอนกรีต เมื่อแทนที่หินเกล็ดด้วย Sludge Waste ในปริมาณต่างๆ	65
4.13 ผลกระทบต่อกำลังตัวของส่วนผสมคอนกรีต เมื่อแทนที่หินเกล็ดด้วย Sludge Waste ในปริมาณต่างๆ	68
4.14 ผลกระทบต่อความหนาแน่นของส่วนผสมคอนกรีต เมื่อแทนที่หินเกล็ดด้วย Sludge Waste ในปริมาณต่างๆ	71
4.15 ผลกระทบต่อการดูดซึมน้ำของส่วนผสมคอนกรีต เมื่อแทนที่หินเกล็ดด้วย Sludge Waste ในปริมาณต่างๆ	74
4.16 ผลกระทบต่อกำลังอัดของส่วนผสมคอนกรีต เมื่อเพิ่ม Sludge Waste ในปริมาณต่างๆ	77
4.17 ผลกระทบต่อกำลังตัวของส่วนผสมคอนกรีต เมื่อเพิ่ม Sludge Waste ในปริมาณต่างๆ	80
4.18 ผลกระทบต่อความหนาแน่นของส่วนผสมคอนกรีต เมื่อเพิ่ม Sludge Waste ในปริมาณต่างๆ	83
4.19 ผลกระทบต่อการดูดซึมน้ำของส่วนผสมคอนกรีต เมื่อเพิ่ม Sludge Waste ในปริมาณต่างๆ	87
4.20 ส่วนผสมหมอนคอนกรีตท้องกระเบื้องที่มีค่ากำลังอัดมากกว่า 30 กก./ตร.ซม.	92
4.21 ผลประไบชนิดที่ได้รับจากการนำ Sludge Waste มาทำหมอนคอนกรีตท้องกระเบื้อง	93
4.22 ผลกระทบของใช้งานจริงของหมอนคอนกรีตท้องกระเบื้อง ในลักษณะที่ 1	95
4.23 ผลกระทบของใช้งานจริงของหมอนคอนกรีตท้องกระเบื้อง ในลักษณะที่ 2	96
5.1 ปริมาณ Sludge Waste ที่นำไปติดเป็นหมอนคอนกรีตท้องกระเบื้องในแต่ละ ส่วนผสม	104
5.2 ต้นทุนตัดต่อที่ใช้ในการผลิตหมอนคอนกรีตท้องกระเบื้องในแต่ละส่วนผสม	105
5.3 การเปรียบเทียบการใช้งานของหมอนคอนกรีตท้องกระเบื้องในโรงงานกับการวิจัย	107

สารบัญ

ข้อที่	หน้า
1.1 ลักษณะของหมอนคอนกรีตของกระเบื้อง	2
1.2 การใช้งานของหมอนคอนกรีตของกระเบื้อง	3
2.1 ชื่อองค์ประกอบต่างๆ ของคอนกรีต	12
2.2 วิธีการที่เป็นไปได้ในการจัดการผุนและเสียดสอด	20
3.1 ลักษณะของชิ้นตัวอย่างทดสอบที่ได้หลังจากการทดสอบแบบหล่อ	26
3.2 การทดสอบกำลังดัดของชิ้นตัวอย่างทดสอบ	29
3.3 เครื่อง Universal Tester	30
3.4 ลักษณะการใช้งานจริงของหมอนคอนกรีตของกระเบื้อง	33
4.1 ขนาดคละของหรายที่ใช้ในการวิจัย	36
4.2 ขนาดคละของหินเกล็ดที่ใช้ในการวิจัย	38
4.3 ผลการทดสอบกำลังดัดของส่วนผสมคอนกรีต เมื่อแทนที่ซีเมนต์ด้วย Sludge Waste ในปริมาณต่างๆ	42
4.4 ผลการทดสอบกำลังดัดของส่วนผสมคอนกรีต เมื่อแทนที่ซีเมนต์ด้วย Sludge Waste ในปริมาณต่างๆ	45
4.5 ผลการทดสอบความหนาแน่นของส่วนผสมคอนกรีต เมื่อแทนที่ซีเมนต์ด้วย Sludge Waste ในปริมาณต่างๆ	48
4.6 ผลการทดสอบการอุดซึมน้ำของส่วนผสมคอนกรีต เมื่อแทนที่ซีเมนต์ด้วย Sludge Waste ในปริมาณต่างๆ	51
4.7 ผลการทดสอบกำลังดัดของส่วนผสมคอนกรีต เมื่อแทนที่หรายด้วย Sludge Waste ในปริมาณต่างๆ	54
4.8 ผลการทดสอบกำลังดัดของส่วนผสมคอนกรีต เมื่อแทนที่หรายด้วย Sludge Waste ในปริมาณต่างๆ	57
4.9 ผลการทดสอบความหนาแน่นของส่วนผสมคอนกรีต เมื่อแทนที่หรายด้วย Sludge Waste ในปริมาณต่างๆ	60

หน้า

4.10 ผลกระทบต่อการดูดซึมน้ำของส่วนผสมคอนกรีต เมื่อแทนที่ทรายด้วย Sludge Waste ในปริมาณต่างๆ	63
4.11 ผลกระทบต่อกำลังอัดของส่วนผสมคอนกรีต เมื่อแทนที่หินเกล็ดด้วย Sludge Waste ในปริมาณต่างๆ	66
4.12 ผลกระทบต่อกำลังตัดของส่วนผสมคอนกรีต เมื่อแทนที่หินเกล็ดด้วย Sludge Waste ในปริมาณต่างๆ	69
4.13 ผลกระทบต่อความหนาแน่นของส่วนผสมคอนกรีต เมื่อแทนที่หินเกล็ดด้วย Sludge Waste ในปริมาณต่างๆ	72
4.14 ผลกระทบต่อการดูดซึมน้ำของส่วนผสมคอนกรีต เมื่อแทนที่หินเกล็ดด้วย Sludge Waste ในปริมาณต่างๆ	75
4.15 ผลกระทบต่อกำลังอัดของส่วนผสมคอนกรีต เมื่อเพิ่ม Sludge Waste ในปริมาณต่างๆ	78
4.16 ผลกระทบต่อกำลังตัดของส่วนผสมคอนกรีต เมื่อเพิ่ม Sludge Waste ในปริมาณต่างๆ	81
4.17 ผลกระทบต่อความหนาแน่นของส่วนผสมคอนกรีต เมื่อเพิ่ม Sludge Waste ในปริมาณต่างๆ	84
4.18 ผลกระทบต่อการดูดซึมน้ำของส่วนผสมคอนกรีต เมื่อเพิ่ม Sludge Waste ในปริมาณต่างๆ	87
4.19 ภาพถ่ายลักษณะทั่วไปบริเวณพื้นที่น้ำตัดของรอยหักของส่วนผสมคอนกรีตที่มี Sludge Waste เป็นองค์ประกอบ กำลังขยาย 150 เท่า	89
4.20 ภาพถ่ายบริเวณพื้นที่น้ำตัดของรอยหัก ของส่วนผสมคอนกรีตปักติด กำลังขยาย 7,500 เท่า	89
4.21 ภาพถ่ายบริเวณพื้นที่น้ำตัดของรอยหัก ของคอนกรีตที่ใช้ Sludge Waste เพิ่มในส่วนผสม 10% โดยน้ำหนัก กำลังขยาย 7,500 เท่า	90
4.22 ภาพถ่ายบริเวณพื้นที่น้ำตัดของรอยหัก ของคอนกรีตที่ใช้ Sludge Waste เพิ่มในส่วนผสม 20% โดยน้ำหนัก กำลังขยาย 7,500 เท่า	90

หน้า

4.23 ภาพถ่ายบริเวณพื้นที่หน้าตัดของรอยหัก ของคอนกรีตที่ใช้ Sludge Waste เพิ่มในส่วนผสม 30% โดยน้ำหนัก กำลังขยาย 7,500 เท่า	91
4.24 บริเวณที่เกิดการแตกร้าวของหมอนคอนกรีตรองกระเบื้อง(flat torsion)	95
4.25 สภาพหมอนคอนกรีตรองกระเบื้องปักติดลังจากใช้กองกระเบื้องสองให้ลูกค้า	98
4.26 สภาพหมอนคอนกรีตรองกระเบื้องสูตรทดสอบหลังจากใช้กองกระเบื้องสองให้ลูกค้า	98

**สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**