

บทที่ 1

บทนำ



## 1.1 ปรีทรรคนววรรณกรรม

วัสดุเพียโซอิเล็กทริกเป็นวัสดุที่มีความสามารถในการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลหรือพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า ความสามารถนี้ทำให้วัสดุเพียโซอิเล็กทริกถูกนำไปใช้งานได้อย่างแพร่หลายเช่น *ultrasonic applications, wave filters, transformers, acoustic power generators* เป็นต้น

การนำวัสดุเพียโซอิเล็กทริกในรูปอนุภาคเซรามิก เส้นใยเซรามิก หรือแท่งเซรามิก มาขึ้นรูปร่วมกับสารพอลิเมอร์เป็นวัสดุเชิงประกอบ (*Piezoelectric ceramic-polymer composites*) ทำให้วัสดุเพียโซอิเล็กทริกสามารถประยุกต์ใช้งานด้านทรานสดิวเซอร์สำหรับ *hydrophone applications, vibration sensors, pressure sensors* และ *ultrasonic imaging for medical diagnosis* เป็นต้น

วัสดุเชิงประกอบมีสมบัติขึ้นกับรูปแบบการประกอบ (*Connectivity*) สัดส่วนปริมาตรของแต่ละเฟส และสมบัติเฉพาะของแต่ละเฟส เป็นต้น รูปแบบการประกอบของวัสดุทำให้ได้สมบัติเด่นของแต่ละเฟสแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่นวัสดุเชิงประกอบแบบ 1-3 มีแท่งเซรามิกฝังในพอลิเมอร์ที่ต่อเนื่องกันทุกทิศทาง (3 ทิศทาง) แสดง *hydrostatic sensitivity* สูง เนื่องจากโครงสร้างแบบ *anisotropic* สมบัติทางด้านความยืดหยุ่นที่สูงและความหนาแน่นต่ำทำให้วัสดุเชิงประกอบสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ ได้กว้างขวางมากขึ้น

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นักวิทยาศาสตร์หลายกลุ่มได้ทำการศึกษาการเตรียมและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุเชิงประกอบ และแนวทางการใช้ประโยชน์ ตัวอย่างเช่น ในปีค.ศ. 1981 Klicker, Biggers และ Newnham ได้เตรียมวัสดุเชิงประกอบแบบ 1-3 ระหว่างเซรามิกกับพอลิเมอร์อีพอกซีเรซิน พบว่าการใช้แท่งเซรามิกขนาดเล็กจะให้สมบัติคงที่กว่า และมีค่า  $d_{33}$  สูงกว่าการใช้เซรามิกแท่งใหญ่ วัสดุเชิงประกอบที่มีสัดส่วนปริมาตรเซรามิกน้อยจะให้ค่า  $d_{33}$  และ  $g_{33}$  สูงกว่าและวัสดุเชิงประกอบที่มีความหนาลดลงจะให้ค่า  $d_{33}$  ลดลง ในปีค.ศ. 1993 Tontrakoon ได้เตรียมวัสดุเชิงประกอบแบบ 1-3 ที่มีสัดส่วนปริมาตรเซรามิกประมาณร้อยละ 20 และ 50 แท่งเซรามิกหลังเผาซินเทอร์ถูกจัดเรียงในแนวขนานแบบไม่มีระเบียบ (Non-periodic) เพื่อประกอบในวัสดุเชิงประกอบแบบ 1-3 ผลลัพธ์สามารถลด lateral resonance mode และวัสดุเชิงประกอบแบบ 1-3 ที่มีสัดส่วนปริมาตรเซรามิกร้อยละ 50 มีค่า  $d_{33}$ ,  $K$  และ  $Q_m$  เท่ากับ 141 pC/N, 475 และ 5 ตามลำดับ วัสดุดังกล่าวมีสมบัติเหมาะสมสำหรับประยุกต์ใช้งานด้าน pulse echo transducer



สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## 1.2 วัตถุประสงค์และขอบเขตของการวิจัย

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อเตรียมวัสดุเชิงประกอบแบบ 1-3 ระหว่างเซรามิกของสารเตตระเซอรโคเนตไททานเนต (PZT) ที่มีตัวเติมสตรอนเชียมและบิสมีทออกไซด์ กับพอลิเมอร์คืออีพอกซีเรซิน และศึกษาผลของสัดส่วนปริมาณเซรามิกต่อสมบัติทางไฟฟ้าและเพียโซอิเล็กทริก

## 1.3 วิธีการวิจัยโดยย่อ

- 1) ศึกษาเงื่อนไขที่เหมาะสมในการเตรียมสารเซรามิกเตตระเซอรโคเนตไททานเนต (PZT) เช่น อุณหภูมิเผาเคลือบ อุณหภูมิเผาซินเทอร์ พร้อมทั้งศึกษาสมบัติของเซรามิก
- 2) ศึกษาการเตรียมเซรามิก PZT ที่มีตัวเติมสตรอนเชียม (Sr) และบิสมีทออกไซด์ ( $\text{Bi}_2\text{O}_3$ ) พร้อมทั้งศึกษาสมบัติของเซรามิก
- 3) เตรียมเซรามิกในรูปแท่งด้วยการอัดผ่านหัวอัด (Piston extruder)
- 4) เตรียมวัสดุเชิงประกอบแบบ 1-3 ที่มีสัดส่วนปริมาณเซรามิกแตกต่างกัน พร้อมทั้งศึกษาสมบัติทางไฟฟ้าและเพียโซอิเล็กทริกของวัสดุเชิงประกอบ

## 1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) เพื่อให้งานวิจัยเกี่ยวกับวัสดุเพียโซอิเล็กทริกเป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้นในประเทศ
- 2) เพื่อให้ข้อมูลจากการวิจัยสามารถใช้เป็นพื้นฐานของข้อมูลในการพัฒนาวัสดุเชิงประกอบแบบ 1-3
- 3) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาวัสดุเชิงประกอบสำหรับเป็นทรานสดิวเซอร์สำหรับ ultrasonic imaging applications และ sensor applications ในอนาคต