

## บทที่ 4

### ผลการทดลอง

#### ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของแก้วลอยลิกไนต์

แก้วลอยลิกไนต์ที่ใช้ในงานวิจัยนี้ นำมาจาก โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง นำมาทำการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Energy dispersive X-ray fluorescence Spectrometer Model EDXRF XR-200 ลักษณะของแก้วลอยลิกไนต์และผลการวิเคราะห์ตัวอย่างแก้ว แสดงดังรูปที่ 4.1 และตารางที่ 4.1



รูปที่ 4.1 ลักษณะของแก้วลอยลิกไนต์ที่นำมาใช้ในงานวิจัย

ตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างแก้วด้วยวิธี X-ray fluorescence Spectrometry

สารประกอบ	% by weight
SiO <sub>2</sub>	19.464
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	7.569
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	6.009
CaO	10.868
K <sub>2</sub> O	1.274
MgO	2.590
TiO	0.218

จากตารางที่ 4.1 พบว่า แก้วลอยมีองค์ประกอบของพวก alkalinity อยู่สูง ประกอบด้วยแคลเซียมออกไซด์ (CaO) เฉลี่ยประมาณ 10.868 % ซึ่งจากการศึกษาพบว่า มีส่วนในการทำปฏิกิริยากับแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ นอกจากนี้ยังมีเหล็ก (III) ออกไซด์ (Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาซัลเฟชัน ซึ่งช่วยให้ปฏิกิริยาการดูดซึมแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์เกิดได้ดีขึ้น เมื่อมี Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> เป็นส่วนประกอบในการดูดซึม และพบว่า K<sub>2</sub>O ที่มีประมาณ 1.274 % ก็มี ส่วนช่วยในการทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาดังเช่นกัน



รูปที่ 4.2 ลักษณะของแก้วลอย ปูนขาว และยิปซัม ก่อนขึ้นรูป



รูปที่ 4.3 ลักษณะของถ้ำลอยอัดเม็ดก่อน และหลังการดูดซึมแก๊สซิลเฟอร์ไดออกไซด์

#### ผลการวิเคราะห์ปริมาณแคลเซียมออกไซด์ (CaO) และยิปซัม (CaSO<sub>4</sub>)

ปูนขาวและยิปซัมที่นำมาใช้ในการทดลอง ทำการวิเคราะห์หาปริมาณ CaO และ CaSO<sub>4</sub> ด้วยเครื่อง Energy dispersive X-ray fluorescence Spectrometer Model EDXRF XR-200 ผลที่ได้แสดงดังตารางที่ 4.2

ตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์หาปริมาณ CaO และ CaSO<sub>4</sub>

สารตัวอย่าง	ปริมาณ (% โดยน้ำหนัก)
ปริมาณ CaO ที่มีในปูนขาวที่ใช้	96.15
ปริมาณ CaSO <sub>4</sub> ที่มีในยิปซัมที่ใช้	78.27

ผลการวิเคราะห์ปริมาณความหนาแน่นเชิงปริมาตร (Bulk density, BD)

ถ้ำลอยและอัตราส่วนสารดูดซึมต่างๆ ที่ใช้ นำมาวิเคราะห์หาค่าความหนาแน่นเชิงปริมาตรตามวิธี JIS 1474-1975 ดังแสดงในภาคผนวก ข. ได้ผลดังตารางที่ 4.3

ตารางที่ 4.3 ค่าความหนาแน่นเชิงปริมาตรของถ้ำลอย ปูนขาวและยิปซัมที่อัตราส่วนต่างๆ กัน

ถ้ำลอย : ปูนขาว : ยิปซัม	BD (g/cm <sup>3</sup> )
1 : 0 : 0	0.9099
6 : 0 : 2	1.0863
6 : 0 : 4	1.1424
6 : 2 : 4	1.0967
6 : 3 : 4	1.0926

ผลการวิเคราะห์การดูดซึมแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในเครื่องปฏิกรณ์แบบฟลูอิดไคด์เบด


การทดลองนี้ใช้แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากถัง และใช้อากาศอัดจากห้องปฏิบัติการมาทำการเจือจางให้ได้แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่จะใช้ในการดูดซึมตามที่กำหนด โดยมีความเข้มข้นในช่วง 2000-2500 พีพีเอ็ม มีการแปรค่าตัวแปรต่างๆ ได้แก่ อัตราส่วนที่ต่างกันของสารดูดซึม (ถ้ำลอย : ปูนขาว : ยิปซัม โดยน้ำหนัก) อุณหภูมิขณะดูดซึม ขนาดของสารดูดซึม ปริมาณของสารดูดซึมที่ใช้ และอัตราการไหลของแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1. ความสามารถในการดูดซึมแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ของถ้ำลอยอัดเม็ดที่มีอัตราส่วน ถ้ำลอย ปูนขาว ยิปซัม คือ 6 : 0 : 2 (โดยน้ำหนัก)

ก. ผลของอุณหภูมิต่อความสามารถในการดูดซึมแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ของถ้ำลอยอัดเม็ด


ทำการทดลองกับถ้ำลอยอัดเม็ดขนาดอนุภาค Mesh no. -4+8 ปริมาณ 500 กรัม ความเข้มข้นแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 2000-2500 พีพีเอ็ม ค่า  $U/U_{mf}$  เท่ากับ 1.23 ที่อุณหภูมิการดูดซึม 180, 200, 220 และ 240 องศาเซลเซียส ผลการทดลองระหว่างเวลากับค่าการดูดซึมแสดงดังรูปที่ 4.4



รูปที่ 4.4 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการดูดซึมแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์กับเวลาของถ้ำลอยอัดเม็ดที่มีอัตราส่วนถ้ำลอย ปูนขาว และยิปซัม คือ 6:0:2 (โดยน้ำหนัก) ขนาดอนุภาค Mesh no. -4+8 ปริมาณ 500 กรัม ค่า  $U/U_{mf}$  เท่ากับ 1.23 ที่อุณหภูมิการดูดซึมต่างๆ

ข. ผลของค่า  $U/U_{mf}$  ต่อความสามารถในการดูดซึมแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ของ  
 ถ้ำลอยอัดเม็ด


ทำการทดลองกับถ้ำลอยอัดเม็ดขนาดอนุภาค Mesh no. -4+8 ปริมาณ  
 500 กรัม ความเข้มข้นแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 2000-2500 พีพีเอ็ม อุณหภูมิการดูดซึม 200  
 องศาเซลเซียส โดยมีการแปรค่า  $U/U_{mf}$  ต่างๆ คือ 1.23, 1.31 และ 1.38 ผลการทดลองระหว่าง  
 เวลา กับค่าการดูดซึมแสดงดังรูปที่ 4.5



รูปที่ 4.5 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการดูดซึมแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์กับเวลา  
 ของถ้ำลอยอัดเม็ดที่มีอัตราส่วนถ้ำลอย ปูนขาว และยิปซัม คือ 6:0:2 (โดยน้ำหนัก)  
 ขนาดอนุภาค Mesh no. -4+8 ปริมาณ 500 กรัม อุณหภูมิการดูดซึม 200 องศา  
 เซลเซียส ที่ค่า  $U/U_{mf}$  ต่างๆ

ค. ผลของขนาดอนุภาคถั่วลอยอัดเม็ดต่อความสามารถในการดูดซึมแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์

ทำการทดลองกับถั่วลอยอัดเม็ดขนาดต่างๆ กันคือ Mesh no. -4+8 และ Mesh no. -8+16 ปริมาณ 500 กรัม ความเข้มข้นแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 2000-2500 พีพีเอ็ม อุณหภูมิการดูดซึม 200 องศาเซลเซียส ค่า  $U/U_{mf}$  เท่ากับ 1.23 ผลการทดลองระหว่างเวลา กับค่าการดูดซึมแสดงดังรูปที่ 4.6




รูปที่ 4.6 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการดูดซึมแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์กับเวลาของถั่วลอยอัดเม็ดที่มีอัตราส่วนถั่วลอย ปูนขาว และยิปซั่ม คือ 6:0:2 (โดยน้ำหนัก) ปริมาณ 500 กรัม ค่า  $U/U_{mf}$  เท่ากับ 1.23 อุณหภูมิการดูดซึม 200 องศาเซลเซียส ที่ขนาดอนุภาคถั่วลอยอัดเม็ดต่างๆ

ง. ผลของปริมาณเถ้าลอยอัดเม็ดต่อความสามารถในการดูดซึมแก๊สซัลเฟอร์

ไดออกไซด์

ทำการทดลองกับเถ้าลอยอัดเม็ดขนาดอนุภาค Mesh no. -8+16 โดยมี การแปรค่าปริมาณของเถ้าลอยอัดเม็ดที่ใช้ในการดูดซึมในปริมาณต่างๆ คือ 400, 500, 600 และ 700 กรัม ความเข้มข้นแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 2000-2500 พีพีเอ็ม อุณหภูมิการดูดซึม 200 องศาเซลเซียส ค่า  $U/U_{mf}$  เท่ากับ 1.23 ผลการทดลองระหว่างเวลากับค่าการดูดซึมแสดง ดังรูปที่ 4.7




รูปที่ 4.7 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการดูดซึมแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์กับเวลา ของเถ้าลอยอัดเม็ดที่มีอัตราส่วนเถ้าลอย ปูนขาว และยิปซัม คือ 6:0:2 (โดยน้ำหนัก) ขนาดอนุภาค Mesh no. -8+16 ค่า  $U/U_{mf}$  เท่ากับ 1.23 อุณหภูมิการดูดซึม 200 องศาเซลเซียส ที่ปริมาณเถ้าลอยอัดเม็ดต่างๆ



2. ความสามารถในการดูดซึมแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ของถ้ำลอยอัดเม็ดที่มีอัตราส่วน ถ้ำลอย ปูนขาว และยิปซัม คือ 6 : 0 : 4 (โดยน้ำหนัก)

ก. ผลของขนาดถ้ำลอยอัดเม็ดต่อความสามารถในการดูดซึมแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์


ทำการทดลองกับถ้ำลอยอัดเม็ดขนาดต่างๆ กันคือ Mesh no. -8+16 และ Mesh no. -16+30 ปริมาณ 500 กรัม ความเข้มข้นแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 2000-2500 พีพีเอ็ม อุณหภูมิการดูดซึม 200 องศาเซลเซียส ค่า  $U/U_m$  เท่ากับ 1.23 ผลการทดลองระหว่างเวลา กับค่าการดูดซึมแสดงดังรูปที่ 4.8



รูปที่ 4.8 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการดูดซึมแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์กับเวลาของถ้ำลอยอัดเม็ดที่มีอัตราส่วนถ้ำลอย ปูนขาว และยิปซัม คือ 6:0:4 (โดยน้ำหนัก) ปริมาณ 500 กรัม ค่า  $U/U_m$  เท่ากับ 1.23 อุณหภูมิการดูดซึม 200 องศาเซลเซียส ที่ขนาดอนุภาคถ้ำลอยอัดเม็ดต่างๆ


ข. ผลของปริมาณเถ้าลอยอัดเม็ดต่อความสามารถในการดูดซึมแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์

-ทำการทดลองกับเถ้าลอยอัดเม็ดขนาดอนุภาค Mesh no. -8+16 โดยมี การแปรค่าปริมาณของเถ้าลอยอัดเม็ดที่ใช้ในการดูดซึมในปริมาณต่างๆ คือ 400, 500, 600 และ 700 กรัม ความเข้มข้นแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 2000-2500 พีพีเอ็ม อุณหภูมิการดูดซึม 200 องศาเซลเซียส ค่า  $U/U_{mf}$  เท่ากับ 1.23 ผลการทดลองระหว่างเวลากับค่าการดูดซึมแสดง ดังรูปที่ 4.9



รูปที่ 4.9 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการดูดซึมแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์กับเวลา ของเถ้าลอยอัดเม็ดที่มีอัตราส่วนเถ้าลอย ปูนขาว และยิปซั่ม คือ 6:0:4 (โดยน้ำหนัก) ขนาดอนุภาค Mesh no. -8+16 ค่า  $U/U_{mf}$  เท่ากับ 1.23 อุณหภูมิการดูดซึม 200 องศาเซลเซียส ที่ปริมาณเถ้าลอยอัดเม็ดต่างๆ

-ทำการทดลองกับถั่วลยอัดเม็ดขนาดอนุภาค Mesh no. -16+30 โดยมี การแปรค่าปริมาณของถั่วลยอัดเม็ดที่ใช้ในการดูดซึมในปริมาณต่างๆ คือ 400, 500, 600 และ 700 กรัม ความเข้มข้นแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 2000-2500 พีพีเอ็ม อุณหภูมิการดูดซึม 200 องศาเซลเซียส ค่า  $U/U_{mf}$  เท่ากับ 1.25 ผลการทดลองระหว่างเวลากับค่าการดูดซึมแสดง ดังรูปที่ 4.10




รูปที่ 4.10 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการดูดซึมแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์กับเวลา ของถั่วลยอัดเม็ดที่มีอัตราส่วนถั่วลย ปูนขาว และยิปซั่ม คือ 6:0:4 (โดยน้ำหนัก) ขนาดอนุภาค Mesh no. -16+30 ค่า  $U/U_{mf}$  เท่ากับ 1.25 อุณหภูมิการดูดซึม 200 องศาเซลเซียส ที่ปริมาณถั่วลยอัดเม็ดต่างๆ


3. ความสามารถในการดูดซึมแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ของถ้ำลอยอัดเม็ดที่มีอัตราส่วน ถ้ำลอย ปูนขาว และยิปซั่ม คือ 6 : 2 : 4 (โดยน้ำหนัก)

ก. ผลของอุณหภูมิต่อความสามารถในการดูดซึมแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ของถ้ำลอยอัดเม็ด

ทำการทดลองกับถ้ำลอยอัดเม็ดขนาดอนุภาค Mesh no. -4+8 ปริมาณ 500 กรัม ความเข้มข้นแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 2000-2500 พีพีเอ็ม ค่า  $U/U_{mf}$  เท่ากับ 1.23 ที่อุณหภูมิการดูดซึม 180, 200, 220 และ 240 องศาเซลเซียส ผลการทดลองระหว่างเวลากับค่าการดูดซึมแสดงดังรูปที่ 4.11 และผลการเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิการดูดซึมกับค่าการดูดซึมแสดงดังรูปที่ 4.12




รูปที่ 4.11 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการดูดซึมแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์กับเวลาของถ้ำลอยอัดเม็ดที่มีอัตราส่วนถ้ำลอย ปูนขาว และยิปซั่ม คือ 6:2:4 (โดยน้ำหนัก) ขนาดอนุภาค Mesh no. -4+8 ปริมาณ 500 กรัม ค่า  $U/U_{mf}$  เท่ากับ 1.23 ที่อุณหภูมิการดูดซึมต่างๆ



รูปที่ 4.12 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการดูดซึมแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ กับจุดหนุมิขณะดูดซึมของถ้ำลอยอัดเม็ดที่มีอัตราส่วนถ้ำลอย ปูนขาว และ ยิปซัม คือ 6:2:4 (โดยน้ำหนัก) ขนาดอนุภาค Mesh no. -4+8 ปริมาณ 500 กรัม ค่า  $U/U_m$  เท่ากับ 1.23 ที่เวลาการดูดซึมต่างๆ


ข. ผลของค่า  $U/U_m$  ต่อความสามารถในการดูดซึมแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์

-ทำการทดลองกับถ้ำลอยอัดเม็ดขนาด Mesh no. -4+8 ปริมาณ 500 กรัม ความเข้มข้นแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 2000-2500 พีพีเอ็ม จุดหนุมิการดูดซึม 200 องศาเซลเซียส โดยมีการแปรค่า  $U/U_m$  ต่างๆ คือ 1.23, 1.31 และ 1.38 ผลการทดลองระหว่างเวลากับ ค่าการดูดซึมแสดงดังรูปที่ 4.13




รูปที่ 4.13 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการดูดซึมแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์กับเวลาของถั่วลยอัดเม็ดที่มีอัตราส่วนถั่วลย ปูนขาว และยิปซัม คือ 6:2:4 (โดยน้ำหนัก) ขนาดอนุภาค Mesh no. -4+8 ปริมาณ 500 กรัม อุณหภูมิการดูดซึม 200 องศาเซลเซียส ที่ค่า  $U/U_{mf}$  ต่างๆ

-ทำการทดลองกับถั่วลยอัดเม็ดขนาด Mesh no. -8+16 ปริมาณ 500 กรัม ความเข้มข้นแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 2000-2500 พีพีเอ็ม อุณหภูมิการดูดซึม 200 องศาเซลเซียส โดยมีการแปรค่า  $U/U_{mf}$  ต่างๆ คือ 1.20, 1.47 และ 1.73 ผลการทดลองระหว่างเวลากับค่าการดูดซึมแสดงดังรูปที่ 4.14 และผลการเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่า  $U/U_{mf}$  กับค่าการดูดซึมแสดงดังรูปที่ 4.15



รูปที่ 4.14 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการดูดซึมแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์กับเวลาของถ้ำลอยอัดเม็ดที่มีอัตราส่วนถ้ำลอย ปูนขาว และยิปซัม คือ 6:2:4 (โดยน้ำหนัก) ขนาดอนุภาค Mesh no. -8+16 ปริมาณ 500 กรัม อุณหภูมิการดูดซึม 200 องศาเซลเซียส ที่ค่า  $U/U_{mf}$  ต่างๆ


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย




รูปที่ 4.15 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการดุดซึ่มแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ กับค่า  $U/U_{mf}$  ของถ้ำลอยอัดเม็ดที่มีอัตราส่วนถ้ำลอย ปูนขาว และยิปซัม คือ 6:2:4 (โดยน้ำหนัก) ขนาดอนุภาค Mesh no. -8+16 ปริมาณ 500 กรัม และอุณหภูมิการดุดซึ่ม 200 องศาเซลเซียส ที่เวลาการดุดซึ่มต่างๆ

-ทำการทดลองกับถ้ำลอยอัดเม็ดขนาด Mesh no. -16+30 ปริมาณ 500 กรัม ความเข้มข้นแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 2000-2500 พีพีเอ็ม อุณหภูมิการดุดซึ่ม 200 องศาเซลเซียส โดยมีการแปรค่า  $U/U_{mf}$  ต่างๆ คือ 1.25, 1.50 และ 1.75 ผลการทดลองระหว่างเวลา กับ ค่าการดุดซึ่มแสดงดังรูปที่ 4.16 และผลการเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่า  $U/U_{mf}$  กับ ค่าการดุดซึ่มแสดงดังรูปที่ 4.17






รูปที่ 4.16 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการดูดซึมแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์กับเวลาของถ้ำลอยขัดเม็ดที่มีอัตราส่วนถ้ำลอย ปูนขาว และยิปซัม คือ 6:2:4 (โดยน้ำหนัก) ขนาดอนุภาค Mesh no. -16+30 ปริมาณ 500 กรัม อุณหภูมิการดูดซึม 20 องศาเซลเซียส ที่ค่า  $U/U_{mf}$  ต่างๆ



รูปที่ 4.17 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการดูดซึมแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ กับค่า  $U/U_{mf}$  ของถ้ำลอยอัดเม็ดที่มีอัตราส่วนถ้ำลอย ปูนขาว และยิปซั่ม คือ 6:2:4 (โดยน้ำหนัก) ขนาดอนุภาค Mesh no. -16+30 ปริมาณ 500 กรัม อุณหภูมิการดูดซึม 200 องศาเซลเซียส ที่เวลาการดูดซึมต่างๆ


ค. ผลของขนาดอนุภาคถ้ำลอยอัดเม็ดต่อความสามารถในการดูดซึมแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์

-ทำการทดลองกับถ้ำลอยอัดเม็ดขนาดต่างๆ กัน คือ Mesh no. -4+8 , Mesh no. -8+16 และ Mesh no. -16+30 ปริมาณ 500 กรัม ความเข้มข้นแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 2000-2500 พีพีเอ็ม อุณหภูมิการดูดซึม 200 องศาเซลเซียส ค่า  $U/U_{mf}$  เท่ากับ 1.23 ผลการทดลองระหว่างเวลากับค่าการดูดซึมแสดงดังรูปที่ 4.18




รูปที่ 4.18 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการดูดซึมแก๊สซิลเฟอไรไดออกไซด์กับเวลาของถ้ำลอยอัดเม็ดที่มีอัตราส่วนถ้ำลอย ปูนขาว และยิปซัม คือ 6:2:4 (โดยน้ำหนัก) ปริมาณ 500 กรัม ค่า  $U/U_m$  เท่ากับ 1.23 อุณหภูมิการดูดซึม 200 องศาเซลเซียส ที่ขนาดอนุภาคถ้ำลอยอัดเม็ดต่างๆ

-ทำการทดลองกับถ้ำลอยอัดเม็ดขนาดต่างๆ กัน คือ Mesh no. -8+16 และ Mesh no. -16+30 ปริมาณ 500 กรัม ความเข้มข้นแก๊สซิลเฟอไรไดออกไซด์ 2000-2500 พีพีเอ็ม อุณหภูมิการดูดซึม 200 องศาเซลเซียส ค่า  $U/U_m$  เท่ากับ 1.50 ผลการทดลองระหว่างเวลากับค่าการดูดซึมแสดงดังรูปที่ 4.19



รูปที่ 4.19 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการดุดซึ่มแก็ลซึลเฟอริโดออกไซด์กับเวลาของถ้ำลอยอัดเม็ดที่มีอัตราส่วนถ้ำลอย ปูนขาว และยิปซั่ม คือ 6:2:4 (โดยน้ำหนัก) ปริมาณ 500 กรัม ค่า  $U/U_m$  เท่ากับ 1.50 อุณหภูมิการดุดซึ่ม 200 องศาเซลเซียส ที่ขนาดอนุภาคถ้ำลอยอัดเม็ดต่างๆ


-ทำการทดลองกับถ้ำลอยอัดเม็ดขนาดต่างๆ กัน คือ Mesh no. -8+16 และ Mesh no. -16+30 ปริมาณ 500 กรัม ความเข้มข้นแก็ลซึลเฟอริโดออกไซด์ 2000-2500 พีพีเอ็ม อุณหภูมิการดุดซึ่ม 200 องศาเซลเซียส ค่า  $U/U_m$  เท่ากับ 1.75 ผลการทดลองระหว่างเวลากับค่าการดุดซึ่มแสดงดังรูปที่ 4.20



รูปที่ 4.20 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการดุดซึ่มแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์กับเวลาของถ้ำลอยอัดเม็ดที่มีอัตราส่วนถ้ำลอย ปูนขาว และยิปซั่ม คือ 6:2:4 (โดยน้ำหนัก) ปริมาณ 500 กรัม ค่า  $U/U_m$  เท่ากับ 1.75 อุณหภูมิการดุดซึ่ม 200 องศาเซลเซียส ที่ขนาดอนุภาคถ้ำลอยอัดเม็ดต่างๆ


ง. ผลของปริมาณถ้ำลอยอัดเม็ดต่อความสามารถในการดุดซึ่มแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์

- ทำการทดลองกับถ้ำลอยอัดเม็ดขนาดอนุภาค Mesh no. -8+16 โดยมีการแปรค่าปริมาณของถ้ำลอยอัดเม็ดที่ใช้ในการดุดซึ่มในปริมาณต่างๆ คือ 400, 500, 600 และ 700 กรัม ความเข้มข้นแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 2000-2500 พีพีเอ็ม อุณหภูมิการดุดซึ่ม 200 องศาเซลเซียส ค่า  $U/U_m$  เท่ากับ 1.20 ผลการทดลองระหว่างเวลากับค่าการดุดซึ่มแสดงดังรูปที่ 4.21




รูปที่ 4.21 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการดูดซึมแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์กับเวลาของถ้ำลอยอัดเม็ดที่มีอัตราส่วนถ้ำลอย ปูนขาว และยิปซั่ม คือ 6:2:4 (โดยน้ำหนัก) ขนาดอนุภาค Mesh no. -8+16 ค่า  $U/U_{mf}$  เท่ากับ 1.20 อุณหภูมิการดูดซึม 200 องศาเซลเซียส ที่ปริมาณถ้ำลอยอัดเม็ดต่างๆ

- ทำการทดลองกับถ้ำลอยอัดเม็ดขนาดอนุภาค Mesh no. -8+16 โดยมีการแปรค่าปริมาณของถ้ำลอยอัดเม็ดที่ใช้ในการดูดซึมในปริมาณต่างๆ คือ 500, 600 และ 700 กรัม ความเข้มข้นแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 2000-2500 พีพีเอ็ม อุณหภูมิการดูดซึม 200 องศาเซลเซียส ค่า  $U/U_{mf}$  เท่ากับ 1.47 ผลการทดลองระหว่างเวลากับค่าการดูดซึมแสดงดังรูปที่ 4.22 ผลการเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณถ้ำลอยอัดเม็ดกับค่าการดูดซึมแสดงดังรูปที่ 4.23 และผลการเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณแคลเซียมออกไซด์ที่มีในถ้ำลอยอัดเม็ดกับค่าการดูดซึมแสดงดังรูปที่ 4.24



รูปที่ 4.22 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการดูดซึมแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์กับเวลาของถัอลอยอัดเม็ดที่มีอัตราส่วนถัอลอย ปุ๋นขาว และยิปซั่ม คือ 6:2:4 (โดยน้ำหนัก) ขนาดอนุภาค Mesh no. -8+16 ค่า  $U/U_m$  เท่ากับ 1.47 อุณหภูมิการดูดซึม 200 องศาเซลเซียส ที่ปริมาณถัอลอยอัดเม็ดต่างๆ


สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูปที่ 4.23 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการดูดซึมแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์กับ ปริมาณแคลเซียมไฮดรอกไซด์ของแคลเซียมไฮดรอกไซด์ที่มีอัตราส่วนแคลเซียม ปูนขาว และ ยิปซัม คือ 6:2:4 (โดยน้ำหนัก) ขนาดอนุภาค Mesh no. -8+16 ค่า  $U/U_{mf}$  เท่ากับ 1.47 อุณหภูมิการดูดซึม 200 องศาเซลเซียส ที่เวลาการดูดซึมต่างๆ


สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย






รูปที่ 4.24 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการดูดซึมแก๊สซิลเฟอร์ไดออกไซด์กับปริมาณแคลเซียมออกไซด์ที่มีในเถ้าลอยอัดเม็ดของเถ้าลอยอัดเม็ดที่มีอัตราส่วนเถ้าลอย ปูนขาว และยิปซั่ม คือ 6:2:4 (โดยน้ำหนัก) ขนาดอนุภาค Mesh no. -8+16 ค่า  $U/U_{mf}$  เท่ากับ 1.47 อุณหภูมิการดูดซึม 200 องศาเซลเซียส ที่เวลาการดูดซึมต่างๆ

- ทำการทดลองกับเถ้าลอยอัดเม็ดขนาดอนุภาค Mesh no. -8+16 โดยมีการแปรค่าปริมาณของเถ้าลอยอัดเม็ดที่ใช้ในการดูดซึมในปริมาณต่างๆ คือ 500, 600 และ 700 กรัม ความเข้มข้นแก๊สซิลเฟอร์ไดออกไซด์ 2000-2500 พีพีเอ็ม อุณหภูมิการดูดซึม 200 องศาเซลเซียส ค่า  $U/U_{mf}$  เท่ากับ 1.73 ผลการทดลองระหว่างเวลากับค่าการดูดซึมแสดงดังรูปที่ 4.25 ผลการเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเถ้าลอยอัดเม็ดกับค่าการดูดซึมแสดงดังรูปที่ 4.26 และผลการเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณแคลเซียมออกไซด์ที่มีในเถ้าลอยอัดเม็ดกับค่าการดูดซึมแสดงดังรูปที่ 4.27




รูปที่ 4.25 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการดูดซึมแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์กับเวลาของถั่วลยอัดเม็ดที่มีอัตราส่วนถั่วลย ปูนขาว และยิปซัม คือ 6:2:4 (โดยน้ำหนัก) ขนาดอนุภาค Mesh no. -8+16 ค่า  $U/U_m$  เท่ากับ 1.73 อุณหภูมิการดูดซึม 200 องศาเซลเซียส ที่ปริมาณถั่วลยอัดเม็ดต่างๆ

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย




รูปที่ 4.26 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการดูดซับแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์กับ ปริมาณแก๊สดูดซับของแก๊สดูดซับที่มีอัตราส่วนแก๊สออกซิเจน ปูนขาว และ ยิปซัม คือ 6:2:4 (โดยน้ำหนัก) ขนาดอนุภาค Mesh no. -8+16 ค่า  $U/U_{mf}$  เท่ากับ 1.73 อุณหภูมิการดูดซับ 200 องศาเซลเซียส ที่เวลาการดูดซับต่างๆ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย




รูปที่ 4.27 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการดูดซึมแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์กับ ปริมาณแคลเซียมออกไซด์ที่มีในถ้ำลอยอัดเม็ดของถ้ำลอยอัดเม็ดที่มีอัตราส่วน ถ้ำลอย ปูนขาว และยิปซัม คือ 6:2:4 (โดยน้ำหนัก) ขนาดอนุภาค Mesh no. -8+16 ค่า  $U/U_{mf}$  เท่ากับ 1.73 อุณหภูมิการดูดซึม 200 องศาเซลเซียส ที่เวลา การดูดซึมต่างๆ

- ทำการทดลองกับถ้ำลอยอัดเม็ดขนาดอนุภาค Mesh no. -16+30 โดยมีการ แปรค่าปริมาณของถ้ำลอยที่ใช้ในการดูดซึมในปริมาณต่างๆ คือ 400, 500, 600 และ 700 กรัม ความเข้มข้นแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 2000-2500 พีพีเอ็ม อุณหภูมิการดูดซึม 200 องศาเซลเซียส ค่า  $U/U_{mf}$  เท่ากับ 1.25 ผลการทดลองระหว่างเวลากับค่าการดูดซึมแสดงดังรูปที่ 4.28




รูปที่ 4.28 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการดูดซึมแก๊สซิลเฟอร์ไดออกไซด์กับเวลาของถ้ำลอยอัดเม็ดที่มีอัตราส่วน ถ้ำลอย ปูนขาว และยิปซั่ม คือ 6:2:4 (โดยน้ำหนัก) ขนาดอนุภาค Mesh no. -16+30 ค่า  $U/U_{mf}$  เท่ากับ 1.25 อุณหภูมิการดูดซึม 200 องศาเซลเซียส ที่ปริมาณถ้ำลอยอัดเม็ดต่างๆ

- ทำการทดลองกับถ้ำลอยอัดเม็ดขนาดอนุภาค Mesh no. -16+30 โดยมีการแปรค่าปริมาณของถ้ำลอยอัดเม็ดที่ใช้ในการดูดซึมในปริมาณต่างๆ คือ 500, 600 และ 700 กรัม ความเข้มข้นแก๊สซิลเฟอร์ไดออกไซด์ 2000-2500 พีพีเอ็ม อุณหภูมิการดูดซึม 200 องศาเซลเซียส ค่า  $U/U_{mf}$  เท่ากับ 1.50 ผลการทดลองระหว่างเวลากับค่าการดูดซึมแสดงดังรูปที่ 4.29 ผลการเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณถ้ำลอยอัดเม็ดกับค่าการดูดซึมแสดงดังรูปที่ 4.30 และผลการเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณแคลเซียมออกไซด์ที่มีในถ้ำลอยอัดเม็ดกับค่าการดูดซึมแสดงดังรูปที่ 4.31




รูปที่ 4.29 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการดูดซึมแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์กับเวลาของถั่วงอกอัดเม็ดที่มีอัตราส่วนถั่วงอก ปูนขาว และยิปซั่ม คือ 6:2:4 (โดยน้ำหนัก) ขนาดอนุภาค Mesh no. -16+30 ค่า  $U/U_m$  เท่ากับ 1.50 อุณหภูมิการดูดซึม 200 องศาเซลเซียส ที่ปริมาณถั่วงอกอัดเม็ดต่างๆ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูปที่ 4.30 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการดูดซึมแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์กับ ปริมาณแคลเซียมคลอไรด์ของแคลเซียมคลอไรด์ที่มีอัตราส่วนแคลเซียม ปูนขาว และ ยิปซัม คือ 6:2:4 (โดยน้ำหนัก) ขนาดอนุภาค Mesh no. -16+30 ค่า  $U/P_m$  เท่ากับ 1.50 อุณหภูมิการดูดซึม 200 องศาเซลเซียส ที่เวลาการดูดซึมต่างๆ


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูปที่ 4.31 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการดูดซึมแก๊สซิลเฟอร์ไดออกไซด์กับ ปริมาณแคลเซียมออกไซด์ที่มีในถ้ำลอยอัดเม็ดของถ้ำลอยอัดเม็ดที่มีอัตราส่วน ถ้ำลอย ปูนขาว และยิปซั่ม คือ 6:2:4 (โดยน้ำหนัก) ขนาดอนุภาค Mesh no. -16+30 ค่า  $U/U_{mf}$  เท่ากับ 1.50 อุณหภูมิการดูดซึม 200 องศาเซลเซียส ที่เวลาการดูดซึมต่างๆ


- ทำการทดลองกับถ้ำลอยอัดเม็ดขนาดอนุภาค Mesh no. -16+30 โดยมีการแปรค่าปริมาณของถ้ำลอยอัดเม็ดที่ใช้ในการดูดซึมในปริมาณต่างๆ คือ 500, 600 และ 700 กรัม ความเข้มข้นแก๊สซิลเฟอร์ไดออกไซด์ 2000-2500 พีพีเอ็ม อุณหภูมิการดูดซึม 200 องศาเซลเซียส ค่า  $U/U_{mf}$  เท่ากับ 1.75 ผลการทดลองระหว่างเวลากับค่าการดูดซึมแสดงดังรูปที่ 4.32 ผลการเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณถ้ำลอยอัดเม็ดกับค่าการดูดซึมแสดงดังรูปที่ 4.33 และผลการเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณแคลเซียมออกไซด์ที่มีในถ้ำลอยอัดเม็ดกับค่าการดูดซึมแสดงดังรูปที่ 4.34






รูปที่ 4.32 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการดูดซึมแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์กับเวลาของถั่วลยอัดเม็ดที่มีอัตราส่วนถั่วลย ปูนขาว และยิปซัม คือ 6:2:4 (โดยน้ำหนัก) ขนาดอนุภาค Mesh no. -16+30 ค่า  $U/U_{mf}$  เท่ากับ 1.75 อุณหภูมิการดูดซึม 200 องศาเซลเซียส ที่ปริมาณถั่วลยอัดเม็ดต่างๆ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูปที่ 4.33 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการดูดซึมแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์กับ ปริมาณถ้ำลอยอัดเม็ดของถ้ำลอยอัดเม็ดที่มีอัตราส่วนถ้ำลอย ปูนขาว และ ยิปซั่ม คือ 6:2:4 (โดยน้ำหนัก) ขนาดอนุภาค Mesh no. -16+30 ค่า  $U/U_{mf}$  เท่ากับ 1.75 อุณหภูมิการดูดซึม 200 องศาเซลเซียส ที่เวลาการดูดซึมต่างๆ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย




รูปที่ 4.34 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการดูดซึมแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์กับปริมาณแคลเซียมออกไซด์ที่มีในถ้ำลอยอัดเม็ดของถ้ำลอยอัดเม็ดที่มีอัตราส่วนถ้ำลอย ปูนขาว และยิปซัม คือ 6:2:4 (โดยน้ำหนัก) ขนาดอนุภาค Mesh no. -16+30 ค่า  $U/U_{mf}$  เท่ากับ 1.75 จุดหนุมมีการดูดซึม 200 องศาเซลเซียส ที่เวลาการดูดซึมต่างๆ

4. ความสามารถในการดูดซึมแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ของถ้ำลอยอัดเม็ดที่มีอัตราส่วน ถ้ำลอย ปูนขาว และยิปซัม คือ 6 : 3 : 4 (โดยน้ำหนัก)

ก. ผลของขนาดอนุภาคถ้ำลอยอัดเม็ดต่อความสามารถในการดูดซึมแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์

ทำการทดลองกับถ้ำลอยอัดเม็ดขนาดต่างๆ กัน คือ Mesh no. -8+16 และ Mesh no. -16+30 ปริมาณ 500 กรัม ความเข้มข้นแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 2000-2500

พีพีเอ็ม อุณหภูมิการดูดซึม 200 องศาเซลเซียส ค่า  $U/U_{mf}$  เท่ากับ 1.20 ผลการทดลอง ระหว่างเวลากับค่าการดูดซึมแสดงดังรูปที่ 4.35




รูปที่ 4.35 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการดูดซึมแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์กับเวลา ของถ้ำลอยอัดเม็ดที่มีอัตราส่วนถ้ำลอย ปูนขาว และยิปซัม คือ 6:3:4 (โดยน้ำหนัก) ปริมาณ 500 กรัม ค่า  $U/U_{mf}$  เท่ากับ 1.20 อุณหภูมิการดูดซึม 200 องศาเซลเซียส ที่ขนาดอนุภาคถ้ำลอยอัดเม็ดต่างๆ

ข. ผลของปริมาณถ้ำลอยอัดเม็ดต่อความสามารถในการดูดซึมแก๊สซัลเฟอร์ ไดออกไซด์


- ทำการทดลองกับถ้ำลอยอัดเม็ดขนาดอนุภาค Mesh no. -16+30 โดยมีการ แปรค่าปริมาณของถ้ำลอยอัดเม็ดที่ใช้ในการดูดซึมในปริมาณต่างๆ คือ 400, 500, 600 และ 700 กรัม ความเข้มข้นแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 2000-2500 พีพีเอ็ม อุณหภูมิการดูดซึม 200

องศาเซลเซียส ค่า  $U/U_{mf}$  เท่ากับ 1.25 ผลการทดลองระหว่างเวลากับค่าการดูดซึมแสดง  
ดังรูปที่ 4.36



รูปที่ 4.36 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการดูดซึมแก๊สซิลเฟอร์ไดออกไซด์กับเวลา  
ของถ้ำลอยอัดเม็ดที่มีอัตราส่วนถ้ำลอย ปูนขาว และยิปซัม คือ 6:3:4 (โดยน้ำหนัก)  
ขนาดอนุภาค Mesh no. -8+16 ค่า  $U/U_{mf}$  เท่ากับ 1.20 อุณหภูมิการดูดซึม 200  
องศาเซลเซียส ที่ปริมาณถ้ำลอยอัดเม็ดต่างๆ


- ทำการทดลองกับถ้ำลอยอัดเม็ดขนาดอนุภาค Mesh no.-16+30 โดยมีการ  
แปรค่าปริมาณของถ้ำลอยอัดเม็ดที่ใช้ในการดูดซึมในปริมาณต่างๆ คือ 400, 500, 600 และ  
700 กรัม ความเข้มข้นแก๊สซิลเฟอร์ไดออกไซด์ 2000-2500 พีพีเอ็ม อุณหภูมิการดูดซึม 200  
องศาเซลเซียส ค่า  $U/U_{mf}$  เท่ากับ 1.25 ผลการทดลองระหว่างเวลากับค่าการดูดซึมแสดง  
ดังรูปที่ 4.37



รูปที่ 4.37 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการดูดซึมแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์กับเวลาของถ้ำลอยอัดเม็ดที่มีอัตราส่วนถ้ำลอย ปูนขาว และยิปซัม คือ 6:3:4 (โดยน้ำหนัก) ขนาดอนุภาค Mesh no. -16+30 ค่า  $U/U_{mf}$  เท่ากับ 1.25 จุดหนุมิการดูดซึม 200 องศาเซลเซียส ที่ปริมาณถ้ำลอยอัดเม็ดต่างๆ

5. ความสามารถในการดูดซึมแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ของถ้ำลอยอัดเม็ดที่มีอัตราส่วน ถ้ำลอย ปูนขาว และยิปซัม (โดยน้ำหนัก) ต่างๆ กัน

- ทำการทดลองกับถ้ำลอยอัดเม็ดที่มีอัตราส่วนโดยน้ำหนักของ ถ้ำลอย ปูนขาว และยิปซัม ต่างๆ คือ 6:0:2 , 6:0:4 , 6:2:4 และ 6:3:4 ขนาดอนุภาค Mesh no. -8+16 ปริมาณ 500 กรัม ความเข้มข้นแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 2000-2500 พีพีเอ็ม จุดหนุมิการดูดซึม 200 องศาเซลเซียส ค่า  $U/U_{mf}$  เท่ากับ 1.20 ผลการทดลองระหว่างเวลากับค่าการดูดซึมแสดงดังรูปที่ 4.38



รูปที่ 4.38 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการดูดซึมแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์กับเวลาของถ้ำลอยอัดเม็ดที่มีอัตราส่วนโดยน้ำหนักของถ้ำลอย ปูนขาว และยิปซัมต่างๆกัน คือ 6:0:2, 6:0:4, 6:2:4 และ 6:3:4 ขนาดอนุภาค Mesh no. -8+16 ปริมาณ 500 กรัม ค่า  $U/U_m$  เท่ากับ 1.20 อุณหภูมิการดูดซึม 200 องศาเซลเซียส

ผลการวิเคราะห์ค่าความต้านทานแรงอัด

ทำการขึ้นรูปสารตัวอย่างเป็นลักษณะทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร ยาว 10 เซนติเมตร ผลการทดสอบแสดงดังตารางที่ 4.4

ตารางที่ 4.4 ค่าความต้านทานแรงอัดของสารดูดซึม

อัตราส่วนแกลลวย : ปูนขาว : ยิปซั่ม (โดยน้ำหนัก)	Strength (กก./ซม. <sup>2</sup> )	ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน
6 : 0 : 2	12.26	0.04
6 : 0 : 4	32.72	0.10
6 : 2 : 4	21.35	0.05
6 : 3 : 4	13.83	0.05

จากตารางที่ 4.4 พบว่า สารตัวอย่างที่มีอัตราส่วนของยิปซั่มเป็นองค์ประกอบที่มาก จะมีความต้านทานแรงอัดได้มาก ทั้งนี้เพราะยิปซั่มเป็นตัวประสานองค์ประกอบต่างๆ ให้แข็งแรง ดังนั้นแกลลวยอัดเม็ดที่มีอัตราส่วนของยิปซั่มสูงคือ 6:0:4 และ 6:2:4 โดยน้ำหนักจึงมีความแข็งแรงมากกว่าแกลลวยอัดเม็ดที่มีอัตราส่วนของยิปซั่มต่ำคือ 6:0:2 และ 6:3:4 โดยน้ำหนัก

#### ผลการวิเคราะห์การกระจายตัวของขนาดอนุภาคแกลลวยอัดเม็ดภายหลังการดูดซึมแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์

แกลลวยอัดเม็ดที่มีอัตราส่วนโดยน้ำหนักของ แกลลวย ปูนขาว และยิปซั่มคือ 6:0:4 และ 6:2:4 ภายหลังการดูดซึมแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ นำมาวิเคราะห์การกระจายตัวของขนาดอนุภาค ผลการทดลองแสดงดังตารางที่ 4.5 ถึง 4.7

ตารางที่ 4.5 ผลการวิเคราะห์การกระจายตัวของขนาดอนุภาคแกลลวยอัดเม็ดภายหลังการดูดซึมแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ของแกลลวยอัดเม็ดขนาดอนุภาค Mesh no. -4+8

อัตราส่วน F:L:G (โดยน้ำหนัก)	ขนาดอนุภาค (% โดยน้ำหนัก)			
	Mesh no. -4+8	Mesh no. -8+16	Mesh no. -16+30	ต่ำกว่า Mesh no. -16+30
6:0:4	98.5	0.9	0.5	0.1
6:2:4	97.6	1.2	0.9	0.3



ตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์การกระจายตัวของขนาดอนุภาคถ้ำลอยอัดเม็ดภายหลัง  
การดูดซึมแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ของถ้ำลอยอัดเม็ดขนาดอนุภาค Mesh no. -8+16

อัตราส่วน F:L:G (โดยน้ำหนัก)	ขนาดอนุภาค (% โดยน้ำหนัก)		
	Mesh no. -8+16	Mesh no. -16+30	ต่ำกว่า Mesh no. -16+30
6:0:4	98.7	0.9	0.4
6:2:4	97.9	1.3	0.8

ตารางที่ 4.7 ผลการวิเคราะห์การกระจายตัวของขนาดอนุภาคถ้ำลอยอัดเม็ดภายหลัง  
การดูดซึมแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ของถ้ำลอยอัดเม็ดขนาดอนุภาค Mesh no. -16+30

อัตราส่วน F:L:G (โดยน้ำหนัก)	ขนาดอนุภาค (% โดยน้ำหนัก)	
	Mesh no. -16+30	ต่ำกว่า Mesh no. -16+30
6:0:4	99.1	0.9
6:2:4	98.7	1.3

ผลการวิเคราะห์ปริมาณยิปซัมของถ้ำลอยอัดเม็ดภายหลังการดูดซึมแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์

นำถ้ำลอยอัดเม็ดที่มีอัตราส่วนถ้ำลอย ปูนขาว ยิปซัมคือ 6:2:4 ส่วนโดยน้ำหนัก ภายหลังการดูดซึมแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ มาทำการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Energy Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometer Model EDXRF XR-200 ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 4.8 ถึง 4.11

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 4.8 ผลการวิเคราะห์ปริมาณยิปซัมของแฉะลอยอัดเม็ดที่มีอัตราส่วนแฉะลอย ปูนขาว และยิปซัมคือ 6:2:4 ส่วนโดยน้ำหนัก ภายหลังจากการดูดซึมน้ำแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โดยมีภาวะการดูดซึมน้ำ ขนาดอนุภาคแฉะลอยอัดเม็ด Mesh no. -4+8 ปริมาณ 500 กรัม ค่า  $U/U_{mf}$  เท่ากับ 1.23 ที่อุณหภูมิการดูดซึมน้ำต่างๆ

อุณหภูมิการดูดซึมน้ำ (°C)	ปริมาณยิปซัม (%โดยน้ำหนัก)
180	33.27
200	36.59
220	37.15
240	37.93

ตารางที่ 4.9 ผลการวิเคราะห์ปริมาณยิปซัมของแฉะลอยอัดเม็ดที่มีอัตราส่วนแฉะลอย ปูนขาว และยิปซัมคือ 6:2:4 ส่วนโดยน้ำหนัก ภายหลังจากการดูดซึมน้ำแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โดยมีภาวะการดูดซึมน้ำ ขนาดอนุภาคแฉะลอยอัดเม็ด Mesh no. -4+8 ปริมาณ 500 กรัม ที่อุณหภูมิการดูดซึมน้ำ 200 องศาเซลเซียส ที่ค่า  $U/U_{mf}$  ต่างๆ

$U/U_{mf}$	ปริมาณยิปซัม (%โดยน้ำหนัก)
1.23	36.59
1.31	35.44
1.38	35.64

ตารางที่ 4.10 ผลการวิเคราะห์ปริมาณยิปซัมของแฉะลอยอัดเม็ดที่มีอัตราส่วนแฉะลอย ปูนขาว และยิปซัมคือ 6:2:4 ส่วนโดยน้ำหนัก ภายหลังจากการดูดซึมน้ำแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โดยมีภาวะการดูดซึมน้ำ แฉะลอยอัดเม็ดปริมาณ 500 กรัม ค่า  $U/U_{mf}$  เท่ากับ 1.23 อุณหภูมิการดูดซึมน้ำ 200 องศาเซลเซียส ที่ขนาดแฉะลอยอัดเม็ดต่างๆ

ขนาดอนุภาคแฉะลอยอัดเม็ด	ปริมาณยิปซัม (%โดยน้ำหนัก)
Mesh no. -4+8	36.59
Mesh no. -8+16	33.01
Mesh no. -16+30	30.31

ตารางที่ 4.11 ผลการวิเคราะห์ปริมาณยิปซัมของแกลลยอัดเม็ดที่มีอัตราส่วนแกลลย ปูนขาว และยิปซัมคือ 6:2:4 ส่วนโดยน้ำหนัก ภายหลังจากการดูดซึ่มแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โดยมีภาวะการดูดซึ่ม อุณหภูมิการดูดซึ่ม 200 องศาเซลเซียส ที่ค่า  $U/U_{mf}$ , ขนาดอนุภาคและปริมาณแกลลยอัดเม็ดต่างๆ

ขนาดอนุภาคแกลลยอัดเม็ด	ค่า $U/U_{mf}$	ปริมาณแกลลยอัดเม็ดที่ใช้ (กรัม)	ปริมาณยิปซัม (%โดยน้ำหนัก)	
Mesh no. -8+16	1.20	400	33.20	
		500	33.01	
		600	32.83	
		700	32.51	
	1.47	500	32.80	
		600	32.63	
		700	32.38	
	1.73	500	32.63	
		600	32.41	
		700	32.18	
	Mesh no. -16+30	1.25	400	30.68
			500	30.31
600			29.86	
700			29.54	
1.50		500	29.80	
		600	29.58	
		700	29.12	
1.75		500	29.60	
		600	29.28	
		700	29.04	