

บทที่ 5

สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการวิจัย

1. การศึกษาค่าการดูดซึมน้ำของสารประกอบเชิงซ้อนระหว่างพอลิเมอร์กับสารตกตะกอนอนินทรีย์พบว่า สารประกอบเชิงซ้อนระหว่างพอลิ(อะคริลิกแอซิด-โค-อะคริลาไมด์) กับอะลูมิเนียมซัลเฟต แคลเซียมไฮดรอกไซด์ และเฟอริกซัลเฟต ที่อัตราส่วนต่าง ๆ มีค่าการดูดซึมน้ำตั้งแต่ 0.4 ± 0.1 ถึง 8.4 ± 2.2 กรัม/กรัมพอลิเมอร์แห้ง โดยเมื่อมีการใช้สารตกตะกอนอนินทรีย์เพิ่มขึ้นค่าการดูดน้ำจะลดลง และเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับพอลิ(อะคริลิกแอซิด-โค-อะคริลาไมด์) ซึ่งมีค่าการดูดน้ำ 1216 ± 52 กรัม/กรัมพอลิเมอร์แห้ง เห็นได้ว่าสารประกอบเชิงซ้อนนี้มีค่าการดูดซึมน้ำลดลงประมาณ 99% ส่วนสารประกอบเชิงซ้อนระหว่างแป้งมันสำปะหลังกราฟต์พอลิอะคริลิกแอซิดกับอะลูมิเนียมซัลเฟต แคลเซียมไฮดรอกไซด์ และเฟอริกซัลเฟต ที่อัตราส่วนต่าง ๆ มีค่าการดูดซึมน้ำตั้งแต่ 1.2 ± 0.7 ถึง 6.8 ± 0.5 กรัม/กรัมพอลิเมอร์แห้ง โดยเมื่อมีการใช้สารตกตะกอนอนินทรีย์เพิ่มขึ้นค่าการดูดน้ำจะลดลง และเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับแป้งมันสำปะหลังกราฟต์พอลิอะคริลิกแอซิดซึ่งมีค่าการดูดน้ำ 209 ± 12 กรัม/กรัมพอลิเมอร์แห้ง เห็นได้ว่าสารประกอบเชิงซ้อนนี้มีค่าการดูดซึมน้ำลดลงประมาณ 97-99% ทั้งนี้การที่สารประกอบเชิงซ้อนดังกล่าวมีการดูดซึมน้ำลดลงจากพอลิเมอร์ตั้งต้นแสดงให้เห็นว่า พอลิ(อะคริลิกแอซิด-โค-อะคริลาไมด์) และแป้งมันสำปะหลังกราฟต์พอลิอะคริลิกแอซิดมีการทำปฏิกิริยากับอะลูมิเนียมซัลเฟต แคลเซียมไฮดรอกไซด์ และเฟอริกซัลเฟตที่หมู่ฟังก์ชันของพอลิเมอร์

2. หมู่ฟังก์ชันของสารประกอบเชิงซ้อนระหว่างพอลิ(อะคริลิกแอซิด-โค-อะคริลาไมด์)กับอะลูมิเนียมซัลเฟต จะปรากฏพีกที่เลขคลื่น 3441 cm^{-1} (O-H stretching), 2958 cm^{-1} (C-H stretching), 1721 cm^{-1} (C=O stretching of -COOH), 1665 cm^{-1} (C=O stretching of -CONH₂), 1605 cm^{-1} (C=O asymmetric stretching for the carboxylate ion), กับแคลเซียมไฮดรอกไซด์จะปรากฏพีกที่เลขคลื่น 3442 cm^{-1} (O-H stretching), 2948 cm^{-1}

(C-H stretching), 1671 cm^{-1} (C=O stretching of $-\text{CONH}_2$), 1557 cm^{-1} (C=O asymmetric stretching for the carboxylate ion), 1417 cm^{-1} (C=O asymmetric stretching for the carboxylate ion) และกับเฟอริกซัลเฟต ปรากฏพีกที่เลขคลื่น 3429 cm^{-1} (O-H stretching), 2954 cm^{-1} (C-H stretching), 1721 cm^{-1} (C=O stretching of $-\text{COOH}$), 1663 cm^{-1} (C=O stretching of $-\text{CONH}_2$), 1589 cm^{-1} (C=O asymmetric stretching for the carboxylate ion), 1425 cm^{-1} (C=O asymmetric stretching for the carboxylate ion) ส่วนสารประกอบเชิงซ้อนระหว่างแป้งมันสำปะหลังกราฟต์พอลิอะคริลิกแอซิดกับอะลูมิเนียมซัลเฟตจะปรากฏพีกที่เลขคลื่น 3441 cm^{-1} (O-H stretching), 2946 cm^{-1} (C-H stretching), 1728 cm^{-1} (C=O stretching of $-\text{COOH}$), 1621 cm^{-1} (C=O asymmetric stretching for the carboxylate ion), กับแคลเซียมไฮดรอกไซด์จะปรากฏพีกที่เลขคลื่น 3398 cm^{-1} (O-H stretching), 2938 cm^{-1} (C-H stretching), 1554 cm^{-1} (C=O asymmetric stretching for the carboxylate ion), 1419 cm^{-1} (C=O asymmetric stretching for the carboxylate ion) และกับเฟอริกซัลเฟต ปรากฏพีกที่เลขคลื่น 3422 cm^{-1} (O-H stretching), 2940 cm^{-1} (C-H stretching), 1721 cm^{-1} (C=O stretching of $-\text{COOH}$), 1594 cm^{-1} (C=O asymmetric stretching for the carboxylate ion), 1426 cm^{-1} (C=O asymmetric stretching for the carboxylate ion)

3. เมื่อนำสารประกอบเชิงซ้อนระหว่างพอลิ(อะคริลิกแอซิด-โค-อะคริลามิเด) กับอะลูมิเนียมซัลเฟต แคลเซียมไฮดรอกไซด์ และเฟอริกซัลเฟตมาทำการศึกษาด้วย SEM พบว่าสารประกอบเชิงซ้อนเหล่านี้มีรูปร่างที่ไม่แน่นอน พื้นผิวของสารประกอบเชิงซ้อนของอะลูมิเนียมซัลเฟต และเฟอริกซัลเฟตมีความขรุขระเป็นร่องคลื่น ยกเว้นพื้นผิวของสารประกอบเชิงซ้อนของแคลเซียมไฮดรอกไซด์ที่มีความราบเรียบกว่า ส่วนสารประกอบเชิงซ้อนระหว่างแป้งมันสำปะหลังกราฟต์พอลิอะคริลิกแอซิดกับอะลูมิเนียมซัลเฟต แคลเซียมไฮดรอกไซด์ และเฟอริกซัลเฟต พบว่ามีรูปร่างไม่แน่นอนเช่นกัน พื้นผิวแบนเรียบมีความขรุขระและมีรอยแตกในบางพื้นที่ และเมื่อนำมาทำ mapping เปรียบเทียบอะลูมิเนียม แคลเซียม และเฟอริกกับคาร์บอนพบว่าอะลูมิเนียม แคลเซียม และเฟอริกมีการกระจายตัวทั่วพื้นที่ผิวของสารประกอบเชิงซ้อนและมีพื้นที่ส่วนใหญ่ซ้อนทับกับคาร์บอน

4. เมื่อนำพอลิ(อะคริลิกแอซิด-โค-อะคริลาไมด์) แบ่งมันสำปะหลังกราฟต์พอลิอะคริลิกแอซิดสารประกอบเชิงซ้อนระหว่างพอลิ(อะคริลิกแอซิด-โค-อะคริลาไมด์) กับอะลูมิเนียมซัลเฟต แคลเซียมไฮดรอกไซด์ และเฟอริกซัลเฟต และสารประกอบเชิงซ้อนระหว่างแบ่งมันสำปะหลังกราฟต์พอลิอะคริลิกแอซิดกับอะลูมิเนียมซัลเฟต แคลเซียมไฮดรอกไซด์ และเฟอริกซัลเฟต มาตรวจหาองค์ประกอบด้วย SEM พบว่า พอลิ(อะคริลิกแอซิด-โค-อะคริลาไมด์)ซึ่งมีองค์ประกอบของโซเดียมถึง 13.95% เมื่อผ่านการทำปฏิกิริยากับอะลูมิเนียมซัลเฟต แคลเซียมไฮดรอกไซด์ และเฟอริกซัลเฟต ทำให้โซเดียมในสารประกอบเชิงซ้อนนี้ลดลง เช่นเดียวกับแบ่งมันสำปะหลังกราฟต์พอลิอะคริลิกแอซิดที่มีโพแทสเซียมเป็นองค์ประกอบถึง 14.14% เมื่อผ่านปฏิกิริยากับอะลูมิเนียมซัลเฟต แคลเซียมไฮดรอกไซด์ และเฟอริกซัลเฟต ทำให้โพแทสเซียมในสารประกอบเชิงซ้อนนี้ลดลง ในทางตรงกันข้ามพอลิเมอร์ที่ผ่านการทำปฏิกิริยากลายสารประกอบเชิงซ้อนเหล่านี้กลับมีองค์ประกอบของอะลูมิเนียม แคลเซียม และเฟอริกเพิ่มขึ้นจากเดิม นั่นแสดงให้เห็นว่าอะลูมิเนียม แคลเซียม และเฟอริกสามารถเข้าไปแทนที่โซเดียมและโพแทสเซียมได้

5. เมื่อพิจารณาจากการตรวจพบหมู่คาร์บอกซิลเลต และเอไมด์ในสารประกอบเชิงซ้อนของพอลิ(อะคริลิกแอซิด-โค-อะคริลาไมด์) และหมู่คาร์บอกซิลเลตในสารประกอบเชิงซ้อนของแบ่งมันสำปะหลังกราฟต์พอลิอะคริลิกแอซิด อีกทั้งการตรวจพบอะลูมิเนียม แคลเซียม และเฟอริกในสารประกอบเชิงซ้อนดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าพอลิ(อะคริลิกแอซิด-โค-อะคริลาไมด์) และแบ่งมันสำปะหลังกราฟต์พอลิอะคริลิกแอซิด เกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนกับอะลูมิเนียมซัลเฟต แคลเซียมไฮดรอกไซด์ และเฟอริกซัลเฟต ผ่านหมู่คาร์บอกซิลเลตไอออน หรือหมู่เอไมด์

6. เมื่อนำสารประกอบเชิงซ้อนระหว่างพอลิ(อะคริลิกแอซิด-โค-อะคริลาไมด์) กับอะลูมิเนียมซัลเฟต แคลเซียมไฮดรอกไซด์ และเฟอริกซัลเฟต มาบำบัดน้ำเสียสังเคราะห์ที่มีสี 49.1-51.0 มิลลิกรัม/ลิตร พบว่าสารประกอบเชิงซ้อนที่ให้ประสิทธิภาพในการกำจัดสีได้ตั้งแต่ 50% ขึ้นไปได้แก่สารประกอบเชิงซ้อนของอะลูมิเนียมซัลเฟตที่อัตราส่วน 1:1 ในปริมาณ 2000 มิลลิกรัม/ลิตร อัตราส่วน 1:2 ในปริมาณ 1000, 1500 และ 2000 มิลลิกรัม/ลิตร สารประกอบเชิงซ้อนของแคลเซียมไฮดรอกไซด์ที่อัตราส่วน 1:0.5 ในปริมาณ 1000, 1500 และ 2000 มิลลิกรัม/ลิตร อัตราส่วน 1:1 และ 1:2 ในปริมาณ 500, 1000, 1500 และ 2000

มิลลิกรัม/ลิตร โดยสารประกอบเชิงซ้อนระหว่างพอลิ(อะคริลิกแอซิด-โค-อะคริลาไมด์) กับ แคลเซียมไฮดรอกไซด์ที่อัตราส่วน 1:2 ให้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด เนื่องจากใช้ปริมาณเพียง 500 มิลลิกรัม/ลิตร ก็สามารถลดสีได้ 88.5% และเมื่อนำสารประกอบเชิงซ้อนระหว่างแป้งมันสำปะหลังกราฟต์พอลิอะคริลิกแอซิดกับอะลูมิเนียมซัลเฟต แคลเซียมไฮดรอกไซด์ และเพริกซัลเฟต มาบำบัดน้ำเสียสังเคราะห์ที่มีสี 50.1-51.1 มิลลิกรัม/ลิตร พบว่าสารประกอบเชิงซ้อนที่ ให้ประสิทธิภาพในการกำจัดสีได้ตั้งแต่ 50% ขึ้นไปได้แก่ สารประกอบเชิงซ้อนของอะลูมิเนียมที่ อัตราส่วน 1:1 ในปริมาณ 1000, 1500 และ 2000 มิลลิกรัม/ลิตร อัตราส่วน 1:2 ในปริมาณ 1500 และ 2000 มิลลิกรัม/ลิตร สารประกอบเชิงซ้อนของแคลเซียมที่อัตราส่วน 1:1 ในปริมาณ 1000, 1500 และ 2000 มิลลิกรัม/ลิตร อัตราส่วน 1:2 ในปริมาณ 500, 1000, 1500 และ 2000 มิลลิกรัม/ลิตร และ สารประกอบเชิงซ้อนของเหล็กที่อัตราส่วน 1:2 ในปริมาณ 1500 และ 2000 มิลลิกรัม/ลิตร โดยสารประกอบเชิงซ้อนระหว่างแป้งมันสำปะหลังกราฟต์พอลิ อะคริลิกแอซิดกับแคลเซียมไฮดรอกไซด์ที่อัตราส่วน 1:2 ให้ประสิทธิภาพดีที่สุด เนื่องจากใช้ ปริมาณเพียง 500 มิลลิกรัม/ลิตร ก็สามารถลดสีได้ 51.3% และลดได้สูงสุด 91.7% เมื่อใช้ใน ปริมาณ 2000 มิลลิกรัม/ลิตร ส่วนการใช้สารละลายของอะลูมิเนียมซัลเฟต แคลเซียมไฮดรอกไซด์ และเพริกซัลเฟตสามารถลดสีได้ 95% ขึ้นไป และเมื่อพิจารณาที่เอชภายหลังการบำบัดพบว่า การใช้สารละลายของอะลูมิเนียมซัลเฟต และเพริกซัลเฟตจะให้พีเอชที่ต่ำกว่าการใช้สารประกอบ เชิงซ้อนของอะลูมิเนียมซัลเฟต และสารประกอบเชิงซ้อนของเพริกซัลเฟต ในขณะที่การใช้ สารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์จะให้พีเอชที่สูงกว่าการใช้สารประกอบเชิงซ้อนของแคลเซียม ไฮดรอกไซด์ เมื่อพิจารณาสารประกอบเชิงซ้อนภายหลังการบำบัดพบว่า สารประกอบเชิงซ้อน สามารถดูดติดสีได้

7. ผลการศึกษาการลดค่าซีไอดีโดยใช้สารประกอบเชิงซ้อนระหว่างพอลิ(อะคริลิกแอซิด-โค-อะคริลาไมด์)กับแคลเซียมไฮดรอกไซด์ที่อัตราส่วน 1:1 และ 1:2 สารประกอบเชิงซ้อน ระหว่างแป้งมันสำปะหลังกราฟต์พอลิอะคริลิกแอซิดกับแคลเซียมไฮดรอกไซด์ที่อัตราส่วน 1:2 เปรียบเทียบกับสารละลายอะลูมิเนียมซัลเฟต แคลเซียมไฮดรอกไซด์ และเพริกซัลเฟต พบว่า สารละลายอะลูมิเนียมซัลเฟต แคลเซียมไฮดรอกไซด์ และเพริกซัลเฟตให้ประสิทธิภาพในการ

ลดซีไอดีได้ดีกว่าสารประกอบเชิงซ้อน แต่ในขณะเดียวกันปริมาณของอะลูมิเนียม แคลเซียม และเฟอริกในน้ำภายหลังการบำบัดก็สูงกว่าการใช้สารประกอบเชิงซ้อน โดยเฉพาะสารละลาย แคลเซียมไฮดรอกไซด์จะมีแคลเซียมปนในน้ำมากกว่าการใช้สารประกอบเชิงซ้อนถึง 80-91%

8. ผลการศึกษาการนำไปใช้ลดสีจากโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอนั้นพบว่า สารประกอบเชิงซ้อนระหว่างพอลิ(อะคริลิกแอซิด-โค-อะคริลาไมด์)กับแคลเซียมไฮดรอกไซด์ที่อัตราส่วน 1:1 และ 1:2 สารประกอบเชิงซ้อนระหว่างแป้งมันสำปะหลังกราฟต์พอลิอะคริลิกแอซิดกับแคลเซียม ไฮดรอกไซด์ที่อัตราส่วน 1:2 ไม่สามารถลดสีและซีไอดีได้ เนื่องจากในน้ำเสียจริงนั้นจะมีสีมากกว่า 1 ชนิดผสมกันอยู่ และยังมีสารช่วยย้อมซึ่งอาจไปขัดขวางกระบวนการตกตะกอนทำให้สารประกอบเชิงซ้อนมีประสิทธิภาพในการบำบัดลดลง

9. สรุปโดยรวมได้ว่า สารประกอบเชิงซ้อนระหว่างพอลิเมอร์กับสารตกตะกอนอนินทรีย์มีประสิทธิภาพในการลดสีและกำจัดซีไอดีได้ไม่เทียบเท่ากับการใช้สารตกตะกอนอนินทรีย์ แต่ก็มีข้อดีคือให้ค่าพีเอชไม่สูงหรือต่ำกว่าการใช้สารตกตะกอนอนินทรีย์ และมีปริมาณโลหะที่ปนในน้ำภายหลังการบำบัดต่ำกว่า

5.2 ข้อเสนอแนะ

1. ศึกษาปัจจัยในการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนระหว่างพอลิเมอร์กับสารตกตะกอนอนินทรีย์ เช่น อุณหภูมิ ปริมาณพอลิเมอร์ต่อสารตกตะกอน ระยะเวลาในการทำปฏิกิริยาให้ละเอียดยิ่งขึ้น รวมถึงศึกษาลักษณะโครงสร้างของสารประกอบเชิงซ้อน
2. ศึกษาการใช้สารประกอบเชิงซ้อนระหว่างพอลิเมอร์กับสารตกตะกอนอนินทรีย์กับสีชนิดอื่น ๆ เช่น สีรีแอทีฟ สีดิสเพิร์ส เป็นต้น
3. ศึกษาการบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมสิ่งทอโดยเพิ่มปริมาณของสารประกอบเชิงซ้อน รวมถึงลองเปลี่ยนค่าพีเอช และชนิดของสารประกอบเชิงซ้อนอื่น ๆ