

บทที่ 5

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการทดลอง

เมื่อนำพอลิอีสเทอร์เรชินชนิดไม่อิ่มตัวและน้ำยาหง蓉ชาติมาผสานกัน โดยใช้โกลูอีนและโซเดียมโลวิลชัลเฟตเป็นสารช่วยกระจายตัว แล้วนำมารีบูปด้วยวิธีการหล่อแบบที่อุณหภูมิห้องโดยใช้โคนอลด์ออกโตเอดเป็นตัวร่างปฏิกิริยาและเมทิลเอทิลคิโนนเปอร์ออกไซด์เป็นตัวริเริ่ม โดยปริมาณน้ำยาหง蓉ชาติที่ใช้คือ 5 ถึง 25 phr ปริมาณโกลูอีนที่ใช้คือ 5 ถึง 30 phr และปริมาณโซเดียมโลวิลชัลเฟตที่ใช้คือ 15 ถึง 25 phr พบร่วมกันว่าการกระจายตัวของน้ำยาหง蓉ชาติเมื่อใช้โกลูอีนและโซเดียมโลวิลชัลเฟต มีลักษณะแตกต่างกัน เนื่องจากโกลูอีนเป็นตัวทำละลายที่ระเหยได้ทำให้น้ำยาหง蓉ชาติเกิดการกระจายแทรกตัวระหว่างโมเลกุลของพอลิอีสเทอร์เรชินชนิดไม่อิ่มตัว เมื่อโกลูอีนเกิดการระเหยออก ทำให้เกิดการแทรกตัวกันระหว่างพอลิเมอร์ทั้งสอง สำหรับโซเดียมโลวิลชัลเฟตซึ่งปกติทำหน้าที่เป็นอิมัลซิฟายเออร์ ทำให้น้ำยาหง蓉ชาติเกิดการกระจายตัวได้ดีในเมทริกซ์ของเรชิน ประกอบกับโซเดียมโลวิลชัลเฟตไม่สามารถระเหยออกได้ ยังคงเหลืออยู่ในโมเลกุล ซึ่งอยู่ระหว่างพอลิเมอร์ทั้งสอง จึงทำให้พอลิเมอร์ทั้งสองไม่เกิดแรงยึดเหนี่ยวหรือการแทรกตัวซึ่งกันและกัน เมื่อนำเข้าด้วยอุ่นทดสอบสมบัติต่างๆ สามารถสรุปผลได้ดังนี้

1. ความทนแรงกระแทก เมื่อใช้โกลูอีนเป็นสารช่วยกระจายตัว พบร่วมกันว่าเมื่อปริมาณน้ำยาหง蓉ชาติเพิ่มขึ้น ความทนแรงกระแทกเพิ่มขึ้น เมื่อเพิ่มปริมาณโกลูอีนไม่มีผลต่อความทนแรงกระแทก สำหรับโซเดียมโลวิลชัลเฟต พบร่วมกันว่าความทนแรงกระแทกสูงขึ้นแต่ต่ำกว่าการใช้โกลูอีนเป็นสารช่วยกระจายตัว เมื่อเพิ่มปริมาณโซเดียมโลวิลชัลเฟตไม่มีผลต่อความทนแรงกระแทก

2. ความทนแรงดัดโค้งและความทนแรงดึง เมื่อใช้โกลูอีนเป็นสารช่วยกระจายตัว พบร่วมกันว่าเมื่อปริมาณน้ำยาหง蓉ชาติเพิ่มขึ้น ความทนแรงดัดโค้งมีค่าลดลง เมื่อเพิ่มปริมาณโกลูอีนไม่ส่งผลต่อค่าความทนแรงดัดโค้ง สำหรับโซเดียมโลวิลชัลเฟต เมื่อเพิ่มปริมาณน้ำยาหง蓉ชาติไม่มีผลต่อความทนแรงดัดโค้งเช่นกัน

3. ความทนทานต่อการขัดถู เมื่อใช้โกลูอีนเป็นสารช่วยกระจายตัว พบร่วมกันว่าเมื่อเพิ่มปริมาณน้ำยาหง蓉ชาติ ความทนทานต่อการสึกหรอ มีค่าสูงขึ้น แต่เมื่อใช้โซเดียมโลวิลชัลเฟตเป็นสารช่วยกระจายตัวไม่สามารถทำการทดสอบได้ เนื่องจากโซเดียมโลวิลชัลเฟตเป็นโมเลกุลที่มีขนาดใหญ่ ไม่สามารถระเหยออกได้ สามารถช่วยกระจายตัวย่างให้มีขนาดเล็กลง แต่ไม่สามารถทำให้

เกิดแรงบีดติดระหว่างพอลิเอสเทอร์เรชินชนิดไม่อิมตัวกับน้ำยางได้ชิ้นตัวอย่างที่ได้จึงมีความร่วนเกินกว่าที่จะนำมาทดสอบได้

4. อุณหภูมิการบิดองเนื่องจากความร้อน เมื่อใช้โลหะเป็นสารช่วยกระจายตัวเมื่อเพิ่มปริมาณน้ำยางธรรมชาติไม่สามารถทำการทดสอบได้เนื่องจากชิ้นตัวอย่างอ่อนตัว เมื่อเพิ่มปริมาณโลหะเป็นอุณหภูมิการบิดองเนื่องจากความร้อนมีค่าไม่ต่างกัน เมื่อใช้โลหะเป็นสารช่วยกระจายตัว เมื่อเพิ่มปริมาณน้ำยางธรรมชาติอุณหภูมิการบิดองเนื่องจากความร้อนมีค่าลดลง

5. โลหะเป็นสารช่วยกระจายตัวที่มีแนวโน้มตีกันกว่าโลหะเดิมคลอริลซัลเฟต

6. สมบัติโดยรวมของชิ้นตัวอย่างจะขึ้นกับปริมาณน้ำยางธรรมชาติมากกว่าปริมาณสารช่วยกระจายตัว

7. ชนิดและปริมาณของสารช่วยกระจายตัวที่เหมาะสมในการเตรียมพอลิเมอร์ผสม คือโลหะ 10 phr น้ำยางธรรมชาติ 15 phr

5.2 ข้อเสนอแนะ

1. จากผลการทดสอบสมบัติเชิงกล ความหนาแนงดัดโค้ง ความหนาแรงดึง ความหนานานต่อการขัดถูและอุณหภูมิการบิดองเนื่องจากความร้อนมีค่าลดลงเมื่อเทียบกับพอลิเอสเทอร์เรชินชนิดไม่อิมตัว ดังนั้น อาจจะนำยางไปวัดค่าในร่องแล้วจึงนำมาผสานกับพอลิเอสเทอร์เรชินชนิดไม่อิมตัว

2. ควรทดลองเตรียมพอลิเมอร์ผสมของพอลิเอสเทอร์เรชินชนิดไม่อิมตัวกับน้ำยางธรรมชาติโดยใช้สารช่วยกระจายตัว แต่ใช้ยางเป็นเมทิริกซ์แทน เพื่อให้ยางเกิดความแข็งแรงเนื่องจากพอลิเอสเทอร์เรชินชนิดไม่อิมตัว

**ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**