

## บทที่ 5

### สรุปผลการวิจัย อภิปรายและข้อเสนอแนะ

#### วิจารณ์วัสดุ อุปกรณ์และวิธีทดลอง

การทดลองครั้งนี้เป็นการทดลองภายในห้องปฏิบัติการ เพื่อทดสอบหาค่าเฉลี่ยกำลังยึดเฉือนของพอร์ซเลนกับวัสดุแกนฟันเรซิน คอมโพสิตที่ยึดด้วยเรซินซีเมนต์ระบบต่างๆ โดยดัดแปลงแนวทางและ รูปแบบวิธีการทดลองจาก The International Organization for Standardization (ISO/ TR 11405:1994) ขึ้นทดสอบพอร์ซเลนทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 มิลลิเมตร สูง 3 มิลลิเมตร และขึ้นทดสอบเรซิน คอมโพสิตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มิลลิเมตร สูง 3 มิลลิเมตร ที่มีผิวเรียบตามผิวของแผ่นแก้วที่ใช้เตรียมขึ้นทดสอบเพื่อควบคุมให้ทุกชิ้นทดสอบมีความเรียบของพื้นผิวเท่าๆกัน โดยนำขึ้นทดสอบพอร์ซเลนฝังในท่อ พีวีซี รูปทรงกระบอกยึดด้วยอะคริลิกออโรเรซินชนิดบ่มตัวด้วยปฏิกิริยาเคมีเพื่อลดการหดตัวให้น้อยที่สุด ขัดด้วยเครื่องขัดที่ความดัน 2 บาร์ด้วยกระดาษทรายน้ำชนิดที่มีกาวด้านหลังเบอร์ 400 และ 800 จนผิวเรียบและตั้งฉากกับแนวแกนตั้งของท่อให้มากที่สุด ควบคุมพื้นที่ในการยึดติดระหว่างขึ้นทดสอบทั้ง 2 ด้วยสติ๊กเกอร์โลหะรูขนาด 3 มิลลิเมตร และควบคุมตำแหน่งให้ขึ้นทดสอบอยู่ตำแหน่งกึ่งกลางขณะยึดติดด้วยอะคริลิกอินเดกซ์

เนื่องจากขนาดของพื้นที่หน้าตัดที่ใช้ในการยึดขึ้นทดสอบเท่ากับ 3 มิลลิเมตร ขึ้นทดสอบวัสดุแกนฟันเรซิน คอมโพสิตจึงมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ 3 มิลลิเมตร เพื่อให้สามารถกำจัดซีเมนต์ส่วนเกินออกนอกขอบเขตได้ทั้งหมด ทำเพื่อให้แน่ใจได้ว่าพื้นที่ในการยึดติดมีขนาดพื้นที่เท่ากับ 7.07 ตารางมิลลิเมตรเท่ากันทุกชิ้นทดสอบอย่างแท้จริง ภายหลังจากยึดขึ้นทดสอบเรียบร้อยแล้ววางขึ้นทดสอบไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 120 นาที แล้วเก็บขึ้นทดสอบในน้ำกลั่นที่อุณหภูมิ  $37 \pm 1$  องศาเซลเซียสเพื่อควบคุมให้อยู่ในสภาวะใกล้เคียงช่องปากเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ก่อนทำการทดสอบกำลังยึดเฉือนด้วยเครื่องทดสอบสากล โดยตั้งค่าความเร็วหัวทดสอบเท่ากับ 0.5 มิลลิเมตรต่อนาทีตามวิธีทดสอบของ The International Organization for Standardization (ISO/ TR 11405: 1994) ใช้น้ำหนักโหลดเซลล์เท่ากับ 10 กิโลนิวตัน เนื่องจากค่ากำลังยึดเฉือนของวัสดุได้จากการทดลองนําร่องมีค่าความแข็งแรงอยู่ในช่วง 50-300 นิวตัน และเหตุผลด้านความปลอดภัยของเครื่องทดสอบสากล ตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิตแนะนำให้ใช้ขนาดของโหลดเซลล์ที่มีค่าสูงกว่าค่าแรงยึดของขึ้นทดสอบการทดสอบ ซึ่งในแต่ละโหลดเซลล์มีความคลาดเคลื่อน  $\pm 0.25\%$  ฉะนั้นค่าความคลาดเคลื่อนของหัว 10 กิโลนิวตันอยู่ที่ประมาณ 25 นิวตัน

ถ้าใช้หัวโหลดเซลล์ที่ 100 นิวตัน พบว่าค่าของกลุ่มทดลองบางกลุ่มมีค่ามากกว่า 100 นิวตัน ดังนั้นในการทดลองนี้จึงต้องเลือกหัวโหลดเซลล์ 10 กิโลนิวตัน

พอร์ซเลนที่ใช้ในการทดลองนี้คือ ไอพีเอส เอ็มเพรส ทู และอินซีแรม ซึ่งเป็นที่นิยมใช้ในคลินิกทันตกรรม โดยไอพีเอส เอ็มเพรส ทู มีความสวยงาม ขั้นตอนการผลิตง่าย สามารถปรับสภาพผิวด้วยกรดไฮโดรฟลูออริก และสามารถใช้ร่วมกับเรซินซีเมนต์วาริโอลิงค์ ทู ตามคำแนะนำของบริษัท อินซีแรมมีข้อดีในด้านความแข็งแรงแต่ทึบแสงกว่าไอพีเอส เอ็มเพรส ทู บริษัทผู้ผลิตแนะนำให้ใช้อินซีแรมร่วมกับเรซินซีเมนต์พานาเวีย เอฟ

เรซินซีเมนต์ที่ใช้ในการยึดมี 3 ชนิดคือเรซินซีเมนต์วาริโอลิงค์ ทู พานาเวีย เอฟ และซูเปอร์บอนด์ ซีแอนด์บีโดยขั้นตอนการทำงานภายใต้คำแนะนำของบริษัทผู้ผลิตซึ่งเทคนิคและวิธีการให้อยู่ในภาคผนวก

**เรซินซีเมนต์วาริโอลิงค์ ทู** เป็นเรซินซีเมนต์ที่แข็งตัวด้วยการฉายแสงร่วมกับปฏิกิริยาเคมี และมีระบบกรดกัดด้วย โทเทิล เอช (Total etch) ขั้นตอนคือการใช้กรด 37% ออโรฟอสฟอริก เพื่อทำความสะอาดและปรับสภาพพื้นผิวก่อนทำการยึดติดและต้องล้างกรดออกทั้งหมด โมโนเมอร์พื้นฐานเป็นบิส-จีเอ็มเอไม่มีสารส่งเสริมการยึดติด (Adhesive promotor) บริษัทผู้ผลิตแนะนำให้ใช้ในการยึดกับพอร์ซเลนในกลุ่มไอพีเอส เอ็มเพรส ทู

**เรซินซีเมนต์พานาเวีย เอฟ** เป็นระบบเซลฟ์ เอชซิง " Self etching primer " แตกต่างจากระบบ วาริโอลิงค์ ทู คือไพรเมอร์ของซีเมนต์ระบบนี้มีสภาพเป็นกรดอ่อน เมื่อทาลงบนชิ้นทดสอบไม่จำเป็นต้องล้างออกก่อนการยึดติด โมโนเมอร์พื้นฐานเป็นบิส จีเอ็มเอ มีปริมาณฟิลเลอร์ 70.8%โดยน้ำหนัก ขนาดอนุภาคเฉลี่ย 2.0 ไมโครเมตร และมี เอ็มดีพี ( MDP) ทำหน้าที่เป็นสารส่งเสริมการยึดติด บริษัทผู้ผลิตแนะนำให้ใช้ในการยึดกับพอร์ซเลนในกลุ่มอินซีแรม การเกิดปฏิกิริยาการยึดติดกับผิวพอร์ซเลนในกลุ่มที่มีซิลิกาเป็นองค์ประกอบพื้นฐาน ต้องอาศัยสารคู่ควบไซเลนซึ่งมีซิลิกาจับกับผิวของพอร์ซเลนในด้านหนึ่ง ส่วนอีกด้านหนึ่งจับกับส่วนของอินทรีย์สารของเรซินซีเมนต์ ส่วนการเกิดปฏิกิริยาการยึดติดกับผิวโลหะฟอสเฟตที่อยู่ในสาร เอ็มดีพี สามารถเกิดพันธะเคมีกับชั้นออกไซด์บนผิวของโลหะผสมพื้นฐานได้โดยตรง

**เรซินซีเมนต์ซูเปอร์บอนด์ ซีแอนด์บี** เป็นเรซินซีเมนต์ที่มีองค์ประกอบพื้นฐานแตกต่างจากเรซินซีเมนต์ 2 ระบบแรกเนื่องจากมีเมธิลเมธาครีเลตและโพลีเมธิลเมธาครีเลตเป็นองค์ประกอบหลัก สารส่งเสริมการยึดติดคือ ไพรอเมตา ระบบการทำงานเป็นโทเทิลเอช ลักษณะการเกิดปฏิกิริยาเป็นชนิดบ่มตัวด้วยปฏิกิริยาเคมีที่เกิดจากการแตกตัวของ ไตรเอ็นบิวทิล โบเรนท์ บรรจุนอยู่ในหลอดแคตตาลิสต์ เอสมีอัตราส่วนผสมคือ โมโนเมอร์ 4หยดต่อแคตตาลิสต์ 1 หยดการเกิดปฏิกิริยาการยึดติดกับผิวพอร์ซเลนต้องอาศัยสารคู่ควบไซเลนซึ่งมีซิลิกาจับกับผิวของพอร์ซเลนใน

ด้านหนึ่งส่วนอีกด้านหนึ่งจับกับส่วนของอินทรีย์สารของเรซินซีเมนต์ การเกิดปฏิกิริยายึดติดกับผิวโลหะเชื่อว่าเกิดจากสารไฟร์เมตาเกิดปฏิกิริยากับชั้นออกไซด์บนผิวโลหะโดยเฉพาะโลหะผสมพื้นฐาน

วัสดุแกนฟัน แซต250 เป็นไมโครไฮบริดเรซิน คอมโพสิต เกิดปฏิกิริยาโพลีเมอร์ไรเซชันด้วยการฉายแสง มีเซอริโกเนียร์และซิลิกาเป็นฟิลเลอร์คิดเป็น 60% โดยปริมาตร ขนาดของฟิลเลอร์อยู่ในช่วง 0.01-3.5 ไมโครเมตร องค์ประกอบส่วนใหญ่เป็น บีส-จีเอ็มเอ ยูดีเอ็มเอและ บีส-อีเอ็มเอ บริษัทผู้ผลิตแนะนำให้ใช้เป็นวัสดุบูรณะฟันได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมเช่น วีเนียร์ (Veneer) อุดฝัง (Inlay) อุดครอบ (Onlay) รวมทั้งวัสดุแกนฟัน

วัสดุแกนฟันลักซาคอร์ เป็นไมโครไฮบริดเรซินเดียวกันกับวัสดุบูรณะฟัน แซต250 แข็งตัวด้วยการเกิดปฏิกิริยาปมตัวด้วยแสงร่วมกับปฏิกิริยาเคมี สารฟิลเลอร์เป็นแก้วแบบเรียบและไฮโอจิฟิกซิลิกา รวมกันในปริมาณ 43% โดยปริมาตร องค์ประกอบของเรซินเมทริกซ์เป็น บีส-จีเอ็มเอ, ยูดีเอ็มเอ, ดีดีเอ็มเอ (Dodecanediol dimethacrylate: DDDMA), เฮกซาดิอีเอ (Hexanediol dimethacrylate: HDDA) มีเอมีนเปอร์ออกไซด์ทำหน้าที่กระตุ้นการเกิดปฏิกิริยาเคมี รูปแบบการใช้งานเป็นชนิดปั้นฉีดที่บีบครีมาจาก 2 หลอดมาผสมรวมกันที่จุกปลายพลาสติกในอัตราส่วน 1:1 ใช้เป็นวัสดุแกนฟันเรซิน คอมโพสิตตามที่บริษัทแนะนำ

กรดที่ใช้ในการปรับสภาพผิวเป็นกรดไฮโดรฟลูออริกที่มีความเข้มข้นต่ำกว่า 4.5% ทา 20 วินาที ล้างออกเป่าให้แห้งเพื่อปรับสภาพผิวของไอพีเอส เอมเพรสให้เหมาะสำหรับการทาไฮเลนในระบบยึดติดต่อไป ซึ่งการใช้กรดไฮโดรฟลูออริกร่วมกับสารคู่ควบไฮเลนให้กำลังยึดสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการเตรียมผิวหน้าด้วยกรรมวิธีต่างๆ (Bona และคณะ, 2000) แต่ในการทดลองนี้ไม่ใช้กรดไฮโดรฟลูออริกเพื่อปรับสภาพผิวของอินซีเรม เนื่องจากอินซีเรมมีซิลิกาจำนวนน้อยจึงไม่สามารถเกิดปฏิกิริยาและค่ากำลังความแข็งแรงจากการทดลองของ Dérand และ Dérand (2000) พบว่ากรดไม่มีผลต่อการยึดติดของอะลูมินาพอร์ซเลน

เนื่องจากในช่องปากมีแรงที่มากกระทำต่อวัสดุในช่องปากหลายทิศทาง แรงยึดเฉือนเป็นตัวแทนเพียงลักษณะเดียวของแรงที่มากกระทำต่อวัสดุบูรณะในช่องปาก โดยมีทิศทางขนานไปกับผิวฟัน สำหรับการทดลองนอกช่องปากใช้ไบมิดเป็นตัวแทนของฟันคู่สบหรือแหล่งกำเนิดของแรงที่มากกระทำด้วยความเร็ว 0.5 มิลลิเมตรต่อวินาที (Øilo, 1993) ซึ่งลักษณะของไบมิดที่ใช้มีผลต่อค่าแรงยึดเฉือนที่เกิดขึ้น ไบมิดที่ตัดตรงจะก่อให้เกิดการรับแรงนอกแนวแกน (cantiliver) เพราะไบมิดมีความหนาและสัมผัสกับส่วนอื่นนอกเหนือตำแหน่งที่เป็นรอยต่อที่ต้องการทดสอบ ไบมิดมีคม (Knife edge) สามารถกำหนดตำแหน่งและทิศทางของแรง รวมทั้งลักษณะของแรงที่จะลงมี

ลักษณะเป็นลิ้มและค่าแรงที่ได้มีค่ามากขึ้น (Retief, 1991) ซึ่งในการทดลองนี้ใช้ใบมีดลักษณะมีคม

### วิจารณ์ผลการทดลอง

การทดลองในห้องปฏิบัติการนี้ เพื่อศึกษาอิทธิพลร่วมของปัจจัยที่มีผลต่อค่าเฉลี่ยกำลังยึดเฉือนระหว่างพอร์ชเลนกับวัสดุแกนฟันเรซิน คอมโพสิต พบว่าปัจจัยทั้ง 3 มีผลต่อค่าเฉลี่ยกำลังยึดเฉือนทั้งสิ้น รวมทั้งปัจจัยร่วมของพอร์ชเลนและเรซินซีเมนต์ พอร์ชเลนและวัสดุแกนฟันเรซิน คอมโพสิต เรซินซีเมนต์และเรซิน คอมโพสิตรวมทั้งอิทธิพลร่วมของทั้ง 3 ปัจจัย ดังนั้นจึงแบ่งกลุ่มทดลองออกเป็นทั้งหมด 12 กลุ่มย่อยตามชนิดของปัจจัยทั้ง 3 เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกำลังยึดเฉือน เมื่อผ่านการทดสอบเชิงซ้อนแล้วสามารถแบ่งกลุ่มทดลองทั้ง 12 กลุ่มออกเป็น 4 ระดับ โดยกลุ่มไอพีเอส เอ็มเพรส ทู ที่ยึดกับวัสดุแกนฟันเรซิน คอมโพสิตเซต250 ด้วยเรซินซีเมนต์วาริโอลิงค์ ทู มีค่าเฉลี่ยกำลังยึดเฉือนมากที่สุด รองลงมาคือ กลุ่มไอพีเอส เอ็มเพรส ทู ที่ยึดกับวัสดุแกนฟันเรซิน คอมโพสิตลักซาคอร์ด้วยเรซินซีเมนต์วาริโอลิงค์ ทู โดยมีค่าเฉลี่ยกำลังยึดเฉือนเฉลี่ยเท่ากับ 28.1091 และ 20.412 เมกกะปาสคาลตามลำดับดังตารางที่ 4 ซึ่งในทั้ง 2 กลุ่มมีลักษณะการแตกบางส่วนในเนื้อเรซิน คอมโพสิตจำนวนหนึ่ง ส่วนกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยกำลังยึดเฉือนที่ต่ำสุดคือ กลุ่มอินซีแรมที่ยึดกับวัสดุแกนฟันลักซาคอร์ด้วยเรซินซีเมนต์ฟานาเวีย เอฟ มีค่าเฉลี่ยกำลังยึดเฉือนเท่ากับ 9.9082 เมกกะปาสคาล

พบว่ามี 3 กลุ่มซึ่งประกอบด้วยกลุ่มอินซีแรมที่ยึดกับวัสดุแกนฟันทั้ง 2 ชนิดด้วยเรซินซีเมนต์วาริโอลิงค์ ทู และกลุ่มอินซีแรมที่ยึดกับวัสดุแกนฟันลักซาคอร์ด้วยเรซินซีเมนต์ฟานาเวีย เอฟ มีค่าเฉลี่ยกำลังยึดเฉือนต่ำกว่า 13 เมกกะปาสคาล ซึ่งเป็นค่าที่ต่ำเกินกว่าสามารถใช้งานได้ ในคลินิกโดย Thurmond (1994) ศึกษาเกี่ยวกับการเตรียมผิวพอร์ชเลนสำหรับการซ่อมแซมพบว่า ค่ากำลังยึดเฉือนที่น้อยที่สุดที่สามารถยอมรับได้เท่ากับ 13 เมกกะปาสคาล เพราะถ้าค่าต่ำกว่านี้ ลักษณะการแตกหักจะเปลี่ยนจากการแตกแบบในเนื้อวัสดุเป็นการแตกระหว่างรอยต่อพอร์ชเลน ซึ่งในการทดลองครั้งนี้ได้ผลสอดคล้องกับลักษณะการแตกหักของ Thurmond เนื่องจากในกลุ่มที่มีลักษณะการแตกระหว่างรอยต่อระหว่างผิวหน้าพอร์ชเลนกับวัสดุเรซิน คอมโพสิตจำนวนมากมีค่าเฉลี่ยกำลังยึดเฉือนที่ 10.9033 และ 9.99573 เมกกะปาสคาลซึ่งเป็นกลุ่มที่ใช้อินซีแรมร่วมกับเรซินซีเมนต์ วาริโอลิงค์ ทู

ในกลุ่มวัสดุแกนฟันเซต250 เมื่อยึดกับพอร์ชเลนทั้ง 2 ชนิดโดยใช้ซีเมนต์ทั้ง 3 ชนิดพบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ทั้งนี้เป็นเพราะการวัดค่าเฉลี่ยกำลังยึดเฉือนเป็นผลรวมการยึดของทุกวัสดุ ถ้าพิจารณาเพียงอิทธิพลร่วมของวัสดุแกนฟันเซต250 กับเรซินซีเมนต์ โดยไม่รวมอิทธิพลของปัจจัยพอร์ชเลน ทำให้ต้องรวมผลของกลุ่มที่ยึดกับพอร์ชเลนต่างชนิดกันแต่

ใช้เรซินซีเมนต์เดียวกันเข้าด้วยกันซึ่งทำให้ค่าเฉลี่ยของกลุ่มใหม่ทั้ง 3 กลุ่มไม่แตกต่างกันทั้งที่จริงมีความแตกต่างของกลุ่มย่อยอันเนื่องจากอิทธิพลของพอร์ซเลน

ในการพิจารณาเรซินซีเมนต์เพียงปัจจัยเดียวพบว่า วาไรโอลิงค์ ทุ ให้ค่าเฉลี่ยกำลังยึดเคียนสูงสุดแตกต่างจากเรซินซีเมนต์ที่เหลืออย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p < 0.05$ ) ทั้งที่จริงแล้วเมื่อพิจารณาปัจจัยของพอร์ซเลนร่วมด้วยพบว่าเรซินซีเมนต์วาไรโอลิงค์ ทุ สามารถยึดกับไอพีเอส เอ็มเพรส ทุ ได้ดีที่สุดในแต่ยึดกับอินซีแรมได้ต่ำที่สุดในเหตุการณ์นี้สามารถใช้เหตุผลในเรื่องการรวมปัจจัยมาอธิบายได้เช่นเดียวกันและเมื่อพิจารณาละเอียดลงไปถึงลักษณะการแตกสามารถสรุปได้ว่าเรซินซีเมนต์วาไรโอลิงค์ ทุ สามารถยึดกับไอพีเอส เอ็มเพรส ทุ ได้ดีและยึดกับวัสดุแกนฟันทั้ง 2 ชนิดได้ดี แต่ไม่สามารถยึดกับอินซีแรมได้ดีเนื่องจากลักษณะการแตกหักจะอยู่บริเวณรอยต่อของอินซีแรมกับเรซินซีเมนต์วาไรโอลิงค์ ทุ เป็นส่วนมาก

ค่าเฉลี่ยกำลังยึดเคียนของกลุ่มทดลองแต่ละกลุ่มมีค่าแตกต่างกันเนื่องจากความแตกต่างของแต่ละองค์ประกอบของแต่ละกลุ่มทดลอง เช่น

#### 1. ความแตกต่างขององค์ประกอบพอร์ซเลน

เนื่องจากพอร์ซเลน ไอพีเอส เอ็มเพรส ทุ มีซิลิกาเป็นองค์ประกอบภายในปริมาณ 57-80% สูงกว่าพอร์ซเลนในกลุ่มอินซีแรมที่มีอะลูมินาเป็นองค์ประกอบหลัก ดังนั้นการเตรียมพื้นผิวก่อนการยึดติดจึงแตกต่างกัน โดยพอร์ซเลนในกลุ่มไอพีเอส เอ็มเพรส ทุ ผ่านการเป่าด้วยอนุภาคแก้วขนาด 90 ไมครอนเมตรและการปรับสภาพผิวด้วยกรดไฮโดรฟลูออริกความเข้มข้น 4.5% โดยฟลูออไรด์ไปจับกับซิลิกาแล้วเปลี่ยนเป็นเฮกซะฟลูออโรซิลิเกต เมื่อผ่านการล้างด้วยเครื่องอัลตราโซนิค เฮกซะฟลูออโรซิลิเกตมักหลุดออกมาเกิดเป็นช่องว่างอันเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวและเพิ่มการยึดติดทางกล จากนั้นทาสารคู้ควบไซเลนเพื่อเพิ่มการยึดติดทางเคมี โดยหมู่ไซเลนอลจากส่วนของสารคู้ควบไซเลนสามารถเกิดพันธะไฮดรอกซิลกับผิวของไอพีเอส เอ็มเพรส ทุ เมื่อเปรียบเทียบกับพอร์ซเลนในกลุ่มอินซีแรมซึ่งองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นอะลูมินา มีซิลิกาในองค์ประกอบเพียง 5% จึงไม่สามารถใช้กรดไฮโดรฟลูออริกปรับสภาพพื้นผิวได้ รวมทั้งการทาสารคู้ควบไซเลนไม่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดติด การยึดติดของอินซีแรมจึงเกิดขึ้นน้อยมาก ส่วนมากเป็นการเพิ่มความเปียกให้กับผิวหน้าพอร์ซเลนมากกว่า (Qualtrough และ Pidcock, 2002) การเพิ่มความสามารถในการยึดทำได้โดยการเป่าด้วยอนุภาค อะลูมินาขนาด 50-110 ไมครอนขึ้นไป (Blatz และคณะ, 2003) เพราะผิวของอินซีแรมซึ่งเป็นอะลูมินาออกไซด์มีความแข็งมาก การใช้ขนาดอนุภาคที่เล็กเกินไปไม่สามารถทำให้ผิวของ อินซีแรมมีความขรุขระได้จึงต้องใช้อนุภาคอะลูมินาที่มีขนาดใหญ่ ในการทดลองนี้ใช้ขนาดอนุภาคประมาณ 110 ไมครอนเมตร เพื่อเพิ่มพื้นที่

ผิวจึงทำให้เกิดการยึดติดทางกลซึ่งเป็นเหตุผลที่สนับสนุนการเปรียบเทียบกำลังยึดเหนี่ยวระหว่างพอร์ซเลนทั้ง 2 ชนิด กลุ่มที่เป็นอินซีเมนต์ให้ค่าต่ำกว่ากลุ่ม ไอพีเอส เอ็มเพรส ทุ ในทุกๆ กลุ่ม

## 2. ความแตกต่างของเรซินซีเมนต์

เมื่อพิจารณาร่วมกับการยึดกับพอร์ซเลนกลุ่ม ไอพีเอส เอ็มเพรส ทุ ที่มีซิลิกาในองค์ประกอบ

### 2.1 องค์ประกอบของเรซินซีเมนต์

เรซินซีเมนต์วาริโอลิงค์ ทุ และเรซินซีเมนต์ฟานาเวีย เอฟ มีองค์ประกอบหลักคือ บีส-จีเอ็มเอที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่และมีความเหนียว (Albers,2002) มากกว่าโมเลกุลของเมธิลเมธาครีเลตที่เป็นองค์ประกอบหลักของซีเมนต์ซูเปอร์บอนด์ ซีแอนด์บี แต่เนื่องด้วยบีส-จีเอ็มเอมีความแข็งแรงมากกว่าจึงมีคุณสมบัติเปราะและแตกหักได้ง่าย ในขณะที่เมธิลเมธาครีเลตมีความยืดหยุ่น ดังนั้นในกลุ่มพอร์ซเลน ไอพีเอส เอ็มเพรส ทุ ที่เกิดพันธะเคมีกับซีเมนต์ทั้ง 3 ระบบ เมื่อเปรียบเทียบเฉพาะคุณสมบัติของเรซินซีเมนต์พบว่าเรซินซีเมนต์ วาริโอลิงค์ ทุและเรซินซีเมนต์ฟานาเวีย เอฟ ที่มีบีส-จีเอ็มเอเป็นส่วนประกอบจะให้ค่าเฉลี่ยกำลังยึดเหนี่ยวที่สูงกว่าเรซินซีเมนต์ซูเปอร์บอนด์ ซีแอนด์บีที่มีเมธิลเมธาครีเลตเป็นองค์ประกอบหลัก

### 2.2 ระบบการแข็งตัวของเรซินซีเมนต์

เรซินซีเมนต์ซูเปอร์บอนด์ ซีแอนด์บี แข็งตัวด้วยปฏิกิริยาเคมีเพียงอย่างเดียวเมื่อเทียบกับซีเมนต์วาริโอลิงค์ ทุ และซีเมนต์ฟานาเวีย เอฟ แข็งตัวด้วยแสงร่วมกับปฏิกิริยาเคมี ดังนั้นความแตกต่างของลักษณะการเกิดปฏิกิริยาอาจมีผลต่อความสามารถในการเกิดปฏิกิริยาเคมีของเรซินซีเมนต์ทั้ง 3 ระบบ

### 2.3 เมื่อพิจารณาถึงระบบการปรับสภาพผิว

เรซินซีเมนต์วาริโอลิงค์ ทุ เป็นระบบไฮเทิลเอช ที่ใช้กรดฟอสฟอริก 37% ปรับสภาพผิวหน้าของวัสดุแกนฟันแล้วล้างออกทั้งหมด จึงไม่เหลือสภาพความเป็นกรดตกค้างทำให้ค่าเฉลี่ยกำลังยึดเหนี่ยวเฉลี่ยมีค่าสูงมากและแตกต่างจากเรซินซีเมนต์ทั้ง 2 ชนิดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ( $p < 0.05$ ) ส่วนเรซินซีเมนต์ฟานาเวีย เอฟ มีระบบที่รวมกรดและไพโรเมออร์เข้าด้วยกันทำให้มีสภาพความเป็นกรดสูง มีค่า pH เท่ากับ 3 เมื่อทาลงบนชิ้นทดสอบแล้วไม่ผ่านการล้างน้ำทำให้ความเป็นกรดตกค้างอยู่ ความเป็นกรดอ่อนส่งผลให้การเกิดปฏิกิริยาของเรซินซีเมนต์ในส่วนที่บ่มตัวด้วยปฏิกิริยาเคมีเกิดไม่สมบูรณ์ (Sanarresและคณะ,2001)


## 2.4 สารช่วยเพิ่มการยึดติด

เมื่อพิจารณาในกลุ่มพอร์ซเลนอินซีแรมที่มีอะลูมินาเป็นองค์ประกอบหลักพบว่า อินซีแรมแตกต่างจากไอพีเอส เอมเพรส ทุ ที่เกิดพันธะเคมีกับสารไฮเลนน้อยมากเพราะใน องค์ประกอบของอินซีแรมมีซิลิกาในปริมาณต่ำเพียง 5% ดังนั้นการเพิ่มการยึดติดพื้นฐานในการ ทดลองนี้ เกิดจากการเป่าด้วยอนุภาคอะลูมินาออกไซด์ขนาด 110 ไมครอนเป็นหลักเพียงวิธีเดียว ดังนั้นในกลุ่มเรซินซีเมนต์วาริโอลิงค์ ทุ ที่ไม่มีสารช่วยเพิ่มการยึดเกาะจึงมีค่าเฉลี่ยกำลังยึดเหนืง ต่ำมากและลักษณะการแตกเกิดที่พื้นผิวรอยต่อระหว่างเรซินซีเมนต์กับพอร์ซเลนแตกต่างจาก ซีเมนต์ 2 ชนิดคือเรซินซีเมนต์พานาเวีย เอฟ และเรซินซีเมนต์ซูเปอร์บอนด์ ซีแอนด์บี มีค่าเฉลี่ย กำลังยึดเหนืงสูงกว่าเนื่องจากภายในองค์ประกอบของซีเมนต์มีสารช่วยเพิ่มการยึดติด

ในส่วนของเรซินซีเมนต์พานาเวีย เอฟ มีสาร เอ็มดีพี ที่มีหมู่ฟอสเฟตเป็นหมู่ทำงาน (functional molecule) ซึ่งหมู่ฟอสเฟตสามารถเกิดพันธะกับออกไซด์ของโลหะผสมพื้นฐานได้ดี โดยที่บริเวณผิวหน้าของอินซีแรมมีอะลูมินาออกไซด์เป็นส่วนประกอบ ดังนั้นหมู่ฟอสเฟตจึงเกิด พันธะกับอะลูมินาที่ผิวด้านนอกของอินซีแรมได้ (Friederich และ Kern, 2002) ดังรูปที่ 67

สำหรับเรซินซีเมนต์ซูเปอร์บอนด์ ซีแอนด์บี มีสารไฟร์เมตาในองค์ประกอบทำหน้าที่ เป็นสารช่วยเพิ่มการยึดเกาะให้กับเรซินซีเมนต์ โดยสารไฟร์เมตาสามารถเกิดพันธะเคมีกับ ออกไซด์ของโลหะได้เช่นกัน (Dérاند และ Dérاند, 2000)

ดังนั้นค่าเฉลี่ยกำลังยึดเหนืงของพานาเวีย เอฟ และซูเปอร์บอนด์ ซีแอนด์บี ที่ยึด กับอินซีแรมจึงมีค่ามากกว่าซีเมนต์วาริโอลิงค์ ทุ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p < 0.05$ ) แต่ เนื่องจากเรซินซีเมนต์ พานาเวีย เอฟ มีสภาพเป็นกรดอ่อนด้วยเหตุผลที่กล่าวข้างต้นจึงทำให้ ค่าเฉลี่ยกำลังยึดเหนืงต่ำกว่าซูเปอร์บอนด์ ซีแอนด์บี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Dérاند และ Dérاند (2000) ที่ศึกษากำลังยึดเหนืงของ เรซินซีเมนต์ 3 ชนิดคือ ทวินลูค (Twinlock) พานาเวีย 21 และซูเปอร์บอนด์ ซีแอนด์บี โดยการปรับสภาพผิว 5 วิธีคือการเป่าด้วยอนุภาค อะลูมินาขนาด 50 และ 250 ไมครอน การใช้กรด ไฮโดรฟลูออริกปรับสภาพผิว การกรอด้วยเข็ม กรอจากเพชรและผิวที่ได้มาจากห้องปฏิบัติการ พบว่าเรซินซีเมนต์ซูเปอร์บอนด์ ซีแอนด์บี ให้ค่า กำลังยึดเหนืงมากที่สุด



รูปที่ 67 แสดงการเกิดพันธะเคมีของเรซินซีเมนต์ซูเปอร์บอนด์ ซีแอนด์บี ที่เกิดระหว่างสารโพรมีเตากับโลหะผสมพื้นฐาน และเรซินซีเมนต์พานาเวีย เอฟ ที่เกิดระหว่างสารเอ็มดีพีกับโลหะผสมพื้นฐาน

### 3. ความแตกต่างของวัสดุแกนพื้นเรซิน คอมโพสิต

องค์ประกอบของวัสดุแกนพื้นเรซิน คอมโพสิตทั้ง 2 ชนิดในส่วนของเมทริกซ์มีองค์ประกอบหลักเป็น บีส-จีเอ็มเอ เหมือนกัน แตกต่างกันที่ชนิดและปริมาณของสารฟิลเลอร์ โดยเซต 250 ใช้ เซอร์โคเนียเป็นฟิลเลอร์มีปริมาณ 60% โดยปริมาตร แต่ลักซาคอร์ใช้แก้วแบเรียมและไฟโอจินิกซิลิกา รวมกันเป็นฟิลเลอร์มีปริมาณ 43% โดยปริมาตร ซึ่งความแตกต่างนี้อาจส่งผลให้ค่าเฉลี่ยกำลังยึดเหนี่ยวมีค่าแตกต่างกัน นอกจากนี้ระบบการบ่มตัวของทั้ง 2 ชนิดมีความแตกต่างกัน โดยทั่วไปเมื่อเรซิน คอมโพสิตผ่านการฉายแสงพบว่าสามารถเกิดปฏิกิริยาการรวมโมโนเมอร์เป็นโพลิเมอร์ได้เพียง 55% ภายใต้ระดับความลึก 1 มิลลิเมตรจากแหล่งกำเนิดแสง และถ้ายิ่งลึกลงไป จะเกิดการรวมตัวกันน้อยลงจึงทำให้มีส่วนของโมโนเมอร์และจำนวนพันธะคู่ของคาร์บอน (C=C) ที่หลงเหลือจากการเกิดปฏิกิริยามากขึ้น ซึ่งพันธะคู่ของคาร์บอนที่เหลืออยู่บนผิวหน้าหลังการฉายแสงเป็นตำแหน่งที่เกิดปฏิกิริยาเคมีกับเรซินซีเมนต์ ถ้าในวัสดุแกนพื้นเรซิน คอมโพสิตมีปริมาณพันธะคู่คงเหลืออยู่ภายหลังจากการเกิดปฏิกิริยาโพลิเมอร์ไรเซชันมากสามารถเกิดปฏิกิริยาเคมีกับเรซินซีเมนต์ได้มากเช่นเดียวกัน แต่การเหลือพันธะคู่คาร์บอนในปริมาณที่สูงแสดงว่าเกิดพันธะเชื่อมไขว้ในวัสดุแกนพื้นคอมโพสิตที่ต่ำทำให้ความแข็งแรงของวัสดุชนิดนั้นลดลงจะนั้นอาจเป็นไปได้ว่าเมื่อฉายแสงให้กับวัสดุแกนพื้นทั้ง 2 ชนิดแล้วนำไปแช่น้ำกลั่นในตู้อบ 37 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 2 สัปดาห์แล้วจึงนำมายึดกับพอร์ซเลนด้วยเรซินซีเมนต์ วัสดุแกนพื้นลักซาคอร์ซึ่งเป็นวัสดุที่แข็งตัวด้วยแสงร่วมกับปฏิกิริยาเคมีจะสามารถเกิดปฏิกิริยา โพลิเมอร์ไรเซชันต่อเนื่องภายในเนื้อวัสดุภายหลังจากการฉายแสง ทำให้จำนวนพันธะคู่ของคาร์บอนลดลงเมื่อเทียบกับเซต 250 ซึ่งมี



จำนวนพันธะคู่ของคาร์บอนคงเหลืออยู่มากกว่า วัสดุแกนพินลัษาคอร์จึงเกิดปฏิกิริยาเคมีกับเรซินซีเมนต์ได้น้อยกว่าเซต250 และมีค่าเฉลี่ยกำลังยึดเหนี่ยวที่น้อยกว่าเซต250 ในทุกๆกลุ่ม แต่ในขณะเดียวกันพบว่าการแตกบางส่วนภายในเนื้อวัสดุแกนพินเกิดกับวัสดุแกนพินเซต 250ในปริมาณที่สูงกว่าวัสดุแกนพินลัษาคอร์

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มการทดลองพบว่าค่าเฉลี่ยกำลังยึดเหนี่ยวที่ได้มีค่าต่ำกว่าการทดลองของ Sen และคณะ(2000) เนื่องจากในการทดลอง Sen นำเรซิน คอมโพสิตมายึดกับพอร์ซเลนด้วยวิธีการอุดทับทันทีภายหลังจากการปรับสภาพผิวพอร์ซเลนลักษณะคล้ายการอุดพินหรือซ่อมแซมพอร์ซเลนที่แตกหัก แต่ในการทดลองนี้มีการเตรียมวัสดุแกนพินล่วงหน้าก่อนการยึดติด 2 สัปดาห์เพื่อที่จะเลียนแบบระยะเวลาที่ใช้ในการประดิษฐ์ครอบพินพอร์ซเลนทั้งซี่ในห้องปฏิบัติการ ดังนั้นความสามารถในการยึดติดของเรซิน คอมโพสิตจึงลดลง ร่วมกับการเตรียมชั้นทดสอบวัสดุแกนพินที่ใช้แผ่นแก้วใสมาประกบแบบซิลิโคนทั้ง 2 ด้านเพื่อลดการเกิดชั้นออกไซด์ที่ผิวหน้าวัสดุ ผิวหน้าที่ได้จึงมีลักษณะเรียบเนียนและเป็นระนาบเช่นเดียวกับผิวแผ่นแก้วซึ่งเป็นการควบคุมลักษณะพื้นผิวให้เรียบเท่ากันทุกชิ้น ดังนั้นค่าเฉลี่ยกำลังยึดเหนี่ยวที่ได้จึงต่ำกว่าการทดลองข้างต้น แต่เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาที่มีลักษณะเดียวกัน (Sorensenและคณะ, 1991) คือ นำเรซิน คอมโพสิตที่ผ่านการเกิดปฏิกิริยาโพลีเมอร์ไรเซชันมายึดกับพอร์ซเลนที่ผ่านการปรับสภาพผิวพบว่าค่าเฉลี่ยกำลังยึดเหนี่ยวที่เกิดขึ้นมีค่าอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน

### ลักษณะการแตกแบบต่างๆ

การแตกแบบที่ 1 เป็นการแตกของชั้นทดสอบเริ่มแตกจากวัสดุแกนพินเรซิน คอมโพสิตผ่านเข้าสู่เนื้อของเรซินซีเมนต์ไปสิ้นสุดที่รอยต่อระหว่างผิวของเรซินซีเมนต์กับพอร์ซเลนซึ่งพบมากในกลุ่ม ไอพีเอส เอมเพรส ที่ยึดกับวัสดุแกนพินเซต250 ด้วยเรซินซีเมนต์วาริโอลิงค์ ทุ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มอื่นๆอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และเมื่อดูปริมาณชั้นทดสอบที่แตกหักพบว่ามีการแตกบางส่วนในเนื้อวัสดุเรซิน คอมโพสิตมากกว่ากลุ่มอื่นๆ ส่วนกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมาคือกลุ่มไอพีเอส เอมเพรส ทุ ที่ยึดกับวัสดุแกนพินลัษาคอร์ด้วยเรซินซีเมนต์ วาริโอลิงค์ ทุ พบว่ามีการแตกหักของลัษาคอร์เช่นกันแต่ในจำนวนที่ต่ำกว่ากลุ่มแรก

เมื่อพิจารณาการแตกหักของวัสดุแกนพิน พบว่าเซต250 มีการแตกหักบางส่วนรวมกันจำนวน 9 ชิ้น ส่วนวัสดุแกนพินลัษาคอร์มีการแตกหักบางส่วนภายในเนื้อวัสดุจำนวน 7 ชิ้น จากผลการทดลองที่กล่าวมาข้างต้นกล่าวได้ว่าเซต250 ให้กำลังการยึดเกาะที่ดีกว่าลัษาคอร์ แต่การที่เซต250 มีปริมาณการแตกมากกว่าลัษาคอร์แสดงว่าภายในชั้นทดสอบของเซต250 มีความแข็งแรงต่ำกว่าทั้งนี้เพราะเซต250 มีลักษณะชั้นหนืดการอุดทำเป็นชั้นๆฉายแสงด้านละ 20 วินาที

อาจมีอากาศติดอยู่ภายในทำให้เป็นจุดอ่อนเนื่องจากฟองอากาศเหล่านั้นเป็นตำแหน่งที่เกิดการสะสมของความเครียดและเมื่อความเครียดมากกว่าความแข็งแรงภายในเนื้อวัสดุเรซิน คอมโพลีลิตนำไปสู่การแตกอย่างรวดเร็ว อีกประการหนึ่งคือการที่เซต 250 มีปริมาณพันธะคู่คาร์บอนคงเหลืออยู่ภายในหลังการเกิดปฏิกิริยาโพลิเมอร์ไรเซชันที่มากกว่าลิกซาคอร์ เพราะเป็นการแข็งตัวด้วยแสงเพียงอย่างเดียวแสดงถึงการเกิดพันธะเชื่อมไขว้ในตัววัสดุเกิดได้น้อยกว่าและมีความแข็งแรงต่ำกว่าลิกซาคอร์จึงเกิดการแตกหักในจำนวนที่มากกว่า (Ruyter, 1985)

วัสดุแกนฟันลิกซาคอร์มีลักษณะเป็นป็นชนิดวัสดุที่มีความเหนียวต่ำทำให้ลดปริมาณฟองอากาศที่จะถูกกักภายในชั้นทดสอบ ทำให้วัสดุลิกซาคอร์มีความแข็งแรงมากกว่า ดังนั้นการแตกในเนื้อวัสดุอาจมาจากความอ่อนแอของเนื้อวัสดุเนื่องจากมีฟองอากาศอยู่ภายใน (Anna และคณะ, 2002)

Bona และคณะ (2003) ศึกษาเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นและทิศทางในการแตกระหว่างการยึดเรซิน คอมโพลีลิตกับพอร์ซเลนให้ข้อคิดว่าการยึดที่มีคุณภาพไม่สามารถประเมินจากค่ากำลังยึดเพียงอย่างเดียวแต่ควรนำลักษณะการแตกมาพิจารณาด้วยดังนั้นการเลือกใช้วัสดุควรศึกษาคุณสมบัติหลายๆด้านเพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจ

การแตกแบบที่ 2 เป็นการแตกของชั้นทดสอบเริ่มจากชั้นของเรซินซีเมนต์ผ่านไปยังรอยต่อระหว่างพื้นผิวเรซินซีเมนต์กับพอร์ซเลนการแตกนี้ไม่พบในกลุ่มที่มีองค์ประกอบหลักเป็นเมธิลเมธาครีเลต แต่พบในกลุ่มที่ใช้วาริโอลิงค์ ทุ ร่วมกับไอพีเอส เอ็มเพรส ทุ เท่านั้น ทั้งนี้เป็นเพราะ คุณสมบัติขององค์ประกอบภายในที่มีความแข็งแต่เปราะของบิส-จีเอ็มเอในซีเมนต์วาริโอลิงค์ ทุเมื่อเทียบกับโพลิเมธิลเมธาครีเลตในเรซินซีเมนต์ซูเปอร์บอนด์ ซีแอนด์บีที่สามารถยืดหยุ่นได้ดีกว่า

การแตกแบบที่ 3 เป็นการแตกที่มีซีเมนต์คงเหลือติดอยู่ทั้ง 2 ฝั่งของชั้นทดสอบเป็นหย่อมๆนั้นหมายถึงซีเมนต์สามารถยึดเกาะได้ดีกับวัสดุทั้งพอร์ซเลนและวัสดุแกนฟันเรซินคอมโพลีลิตซึ่งเป็นลักษณะที่พบมากที่สุดในการแตก เมื่อเทียบกับ  $\phi_{iol}$  การแตกในลักษณะนี้จัดอยู่ในลักษณะแตกผสม(Mix mode)รวมทั้งหมดมี 99 ชิ้น

การแตกแบบที่ 4 เป็นการแตกในเนื้อของเรซินซีเมนต์เมื่อเทียบจำนวนแล้วพบว่าซีเมนต์พานาเวีย เอฟ มีลักษณะการแตกภายในเนื้อซีเมนต์มากที่สุด รองลงมาคือเรซินซีเมนต์วาริโอลิงค์ ทุและเรซินซีเมนต์ซูเปอร์บอนด์ ซีแอนด์บี มีลักษณะการแตกแบบนี้ต่ำที่สุดดังนั้นอาจเป็นไปได้ว่าเรซินซีเมนต์พานาเวีย เอฟมีคุณสมบัติทางกายภาพที่ควรปรับปรุงมากที่สุด

การแตกแบบที่ 5 เป็นการแตกระหว่างผิวของเรซินซีเมนต์และพอร์ซเลนพบการแตกแบบนี้มากที่สุดในกลุ่มที่ใช้เรซินซีเมนต์วาริโอลิงค์ ทุ ร่วมกับอินซีแรม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะอินซีแรมไม่

สามารถเกิดพันธะเคมีใดๆกับเรซินซีเมนต์ระบบนี้ได้จึงเกิดรอยแตกที่บริเวณผิวหน้าระหว่างวัสดุทั้ง 2 ซึ่งพบมากในกลุ่มอินซีแรมที่ยึดกับวัสดุแกนฟันทั้ง 2 ชนิดด้วยเรซินซีเมนต์วาริโบลิงค์ ทู เมื่อนำมาพิจารณาพร้อมกับค่ากำลังยึดเหนี่ยวจะมีค่าน้อยกว่ากลุ่มอื่นๆในกลุ่มที่ยึดอินซีแรมกับวัสดุแกนฟันลักษณะครีด้วยซีเมนต์ฟานาเวีย เอฟโดยมีค่ากำลังยึดเหนี่ยวเฉลี่ยคือ 10.9033 และ 9.99573 เมกกะปาสคาล

เมื่อทดสอบสถิติโดยการทดสอบข้อมูลด้วยการทดสอบไคสแควร์ เทคนิคมอนติคาร์โรล แทนการทดสอบด้วยการทดสอบแบบเอ็กแซกท์ เนื่องจากข้อมูลไม่สามารถเข้ากันได้กับข้อกำหนดของการทดสอบเอ็กแซกท์ เช่น ต้องเป็นตาราง  $2 \times 2$  มีค่าคาดหวังแต่ละช่องที่ต่ำกว่า 5 ไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนช่องทั้งหมด แต่เนื่องจากเทคนิคมอนติคาร์โรลมักใช้ในทางสังคมศาสตร์ โดยข้อกำหนดของการทดสอบยอมให้มีค่าคาดหวังของแต่ละช่องเป็นศูนย์ได้ ซึ่งในทางการแพทย์ อาจยอมรับไม่ได้เพราะเป็นการทดสอบที่นำไปใช้กับมนุษย์ แต่การทดสอบนี้มีข้อได้เปรียบคือ ค่าประมาณของสถิติเป็นค่าประมาณที่ไม่เอนเอียงและไม่จำเป็นต้องเป็นตารางแบบ  $2 \times 2$  ซึ่งจากข้อมูลของการวิเคราะห์การแตกเป็นตารางแบบ  $12 \times 5$  เพราะจากการทดลองนี้มี 12 กลุ่มและมี 5 รูปแบบการแตกซึ่งทำให้ใช้ตารางแบบ  $2 \times 2$  ไม่ได้

จากผลการทดสอบทางสถิติโดยการทดสอบข้อมูลด้วยการทดสอบไคสแควร์ เทคนิคมอนติคาร์โรล พบว่ากลุ่มทดลองทั้ง 12 กลุ่ม มีรูปแบบการแตกที่แตกต่างและเป็นอิสระต่อกัน โดยชนิดของฟอร์ชเลนที่ต่างกัน เรซินซีเมนต์ที่ต่างกันรวมถึงชนิดของวัสดุแกนฟันที่ต่างกันทำให้เกิดรูปแบบการแตกที่ต่างกัน

การแตกหักเกิดจากความอ่อนแอภายในระบบยึดติดนั้นๆ การแตกหักผ่านที่บริเวณใด ย่อมหมายความว่าบริเวณนั้นไม่แข็งแรง ในการศึกษาครั้งนี้พบการแตกหักได้ทั้งหมด 5 รูปแบบดังได้กล่าวแล้ว ถ้าพิจารณาให้ละเอียดโดยนำตำแหน่งและเส้นทางการแตกหักมาร่วมพิจารณา พบว่าการแตกทั้ง 5 รูปแบบมีโอกาสเกิดใน 4 ตำแหน่งคือ ในเนื้อวัสดุแกนฟัน รอยต่อระหว่างวัสดุแกนฟันกับชั้นของเรซินซีเมนต์ ในชั้นของเรซินซีเมนต์เพียงอย่างเดียวและรอยต่อระหว่างเรซินซีเมนต์กับผิวของฟอร์ชเลนโดยสามารถเขียนเป็นตารางที่ 6

ตำแหน่งของวัสดุที่รอยแตกทอดผ่าน	รูปแบบการแตกแบบที่				
	1	2	3	4	5
การแตกผ่านในเนื้อวัสดุแกนพื้นเรซิน คอมโพสิต	/	X	X	X	X
การแตกผ่านบริเวณรอยต่อระหว่างวัสดุแกนพื้นเรซิน คอมโพสิตกับเรซินซีเมนต์	X	X	/	X	X
การแตกผ่านในชั้นของเรซินซีเมนต์เพียงอย่างเดียว	/	/	/	/	X
การแตกผ่านรอยต่อระหว่างเรซินซีเมนต์กับผิวของฟอร์ชเลน	/	/	/	X	/

ตารางที่ 6 แสดงตำแหน่งของวัสดุที่รอยแตกทอดผ่านในการแตกทั้ง 5 แบบ

พบว่าการแตกแบบที่ 1 2 และ 3 มีตำแหน่งของวัสดุที่รอยแตกทอดผ่านมากกว่า 1 ตำแหน่งจึงไม่สามารถนำมาวิเคราะห์ได้ว่าตำแหน่งใดเป็นตำแหน่งที่อ่อนแอและทำให้เกิดการแตกเพราะมีความแตกต่างของวัสดุ พื้นที่ในการยึดติดและค่าแรงที่ไม่เท่ากัน ส่วนการแตกแบบที่ 4 เป็นการแตกในเนื้อเรซินซีเมนต์เพียงอย่างเดียว ฉะนั้นกลุ่มเรซินซีเมนต์ที่มีการแตกแบบนี้มากที่สุด ได้แก่ พานาเวีย เอฟ จึงมีคุณสมบัติทางกายภาพที่สมควรปรับปรุงมากที่สุด การแตกแบบที่ 5 เป็นการแตกบริเวณรอยต่อระหว่างผิวของฟอร์ชเลนกับเรซินซีเมนต์ซึ่งพบมากในกลุ่มที่ใช้เรซินซีเมนต์วาริโอดิงค์ ทูในการยึดอินซีแรมกับวัสดุแกนพื้นเรซิน คอมโพสิตทั้ง 2 ชนิดดังนั้นการยึดระหว่างเรซินซีเมนต์วาริโอดิงค์ ทู กับอินซีแรมควรพัฒนาปรับปรุงการซึมผ่านและปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างวัสดุทั้ง 2 ให้ดีขึ้น

ศูนย์วิทยุทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### สรุปผลการวิจัย

1. การยืดไอพีเอส เอมเพรสทู กับวัสดุแกนฟันเซต250 ด้วยเรซินซีเมนต์วาริโบลิงค์ ทู จะให้ค่าเฉลี่ยกำลังยึดเคียนมากที่สุด และการยึดอินซีแรมกับวัสดุแกนฟันลักซาคอร์ด้วยเรซินซีเมนต์พานาเวีย เอฟ ให้ค่าเฉลี่ยกำลังยึดเคียนต่ำที่สุดในการทดลอง
2. เมื่อเปรียบเทียบระหว่างวัสดุแกนฟันเซต250 กับวัสดุแกนฟันลักซาคอร์พบว่าวัสดุแกนฟันเซต250ให้ค่าเฉลี่ยกำลังยึดเคียนที่สูงกว่าในทุกกลุ่มการทดลองแต่ในขณะเดียวกันก็มีจำนวนการแตกบางส่วนในเนื้อวัสดุสูงกว่าเช่นกัน ดังนั้นในการเลือกใช้วัสดุควรพิจารณาคุณสมบัติอื่นประกอบการตัดสินใจ
3. เนื่องจากเมื่อใช้เรซินซีเมนต์วาริโบลิงค์ ทู ยึดอินซีแรมกับแกนฟันทั้ง 2 ชนิดและเรซินซีเมนต์พานาเวีย เอฟ ยึดระหว่างอินซีแรมและลักซาคอร์มีค่าเฉลี่ยกำลังยึดเคียนต่ำกว่า 13 เมกะปาสคาลจึงไม่แนะนำใช้ในคลินิก
4. การยึดพอร์ซเลนในกลุ่มอินซีแรมสามารถยึดกับเรซินซีเมนต์ชนิดอื่นที่เกิดพันธะเคมีกับผิวออกไซด์ของโลหะได้เช่นเรซินซีเมนต์ซูเปอร์บอนด์ ซีแอนด์บี การยึดติดดีกว่าการใช้ร่วมกับเรซินซีเมนต์ พานาเวีย เอฟ ตามคำแนะนำของบริษัท
5. เรซินซีเมนต์พานาเวีย เอฟมีการแตกภายในเนื้อวัสดุมากที่สุดนั่นหมายถึงควรมีการปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพมากกว่าเรซินซีเมนต์ชนิดอื่นๆ
6. เรซินซีเมนต์วาริโบลิงค์ ทู มีการแตกที่บริเวณรอยต่อเมื่อใช้ร่วมกับอินซีแรมในจำนวนที่มากที่สุดจึงควรปรับปรุงการเกิดปฏิกิริยาเคมี และการซึมผ่านระหว่างวัสดุทั้ง 2 ให้ดีขึ้น

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย