

บทที่ 5

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

จากการวิจัยในเรื่องการแยกสารละลายน้ำโดยคลอโรເອທີລິນและໂຫລູອືນ โดยกระบวนการເພອງເວເພອເຮັນໃນครั้งนี้ สามารถสรุปผลงานวิจัย และมีข้อเสนอแนะในการที่จะทำการศึกษาและวิจัยต่อไปดังนี้

5.1 สรุปผลการวิจัย

จากการทดลองกระบวนการເພອງເວເພອເຮັນเพื่อศึกษาผลของອຸນຫະກຸນິແລະອັຕຣາກາຣ່າໄລ ຂອງສາրົບອັນທີມີຕ່ອງຄຸນສົມບັດຂອງຮະບນແລະພາຣາມີເຕອຮົ່າຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ຈາກการทดลองແສດງໃນຕາຮາງ 5.1 ແລະ ສາມາດສຽບເປັນຫັວໜ້າຕ່າງໆ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້

ตารางที่ 5.1 สรุปค่าພາຣາມີເຕອຮົ່າຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ຈາກการทดลอง

	TCE	ໂຫລູອືນ
ค่าร้อยละการแยก (สูงสุด)	98.0	97.0
ผลักซ์ของสารอินทรีย์เฉลี่ย (ก./ตร.ม.-ชม.)	4-8	
ค่าความสามารถของการซึมผ่าน (70 °C / 25.1 ล./ชม., $\times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{ชม.}$)	7.2	7.1
ค่าความสามารถของการแพร (70 °C / 25.1 ล./ชม., $\times 10^{-11} \text{ m}^2/\text{ชม.}$)	3.7	4.7
ค่าความสามารถของการละลาย (40-70 °C)	119.3-290.2	82.0-220.1
ค่าพลังงานกระตื้นการซึมผ่าน (14.3 ล./ชม., kJ/mol)	20.39	19.28
ค่าพลังงานการละลาย (kJ/mol)	27.66	27.85
ค่าความสามารถของการแพร (200-300 พີຟເອັນ, $\times 10^{-11} \text{ m}^2/\text{ชม.}$)	1-4	2-6
ค่าการເລືອກ (200-300 พີຟເອັນ)	700-3,200	
PSI (200-300 พີຟເອັນ) ที่อຸນຫະກຸນິ 50 °C ໃຫ້ຄ່າมากທີ່ສຸດແລະອັຕຣາກາຣ່າໄລນີ້ ແນວໂນມທີ່ໃຫ້ຄ່າສູງໜີ້		3000-40000

- 1) การทดลองคุณค่าสารละลายน้ำอินทรีย์ในยางชิลิโคน ผลของอุณหภูมิในสารละลายน้ำที่เพิ่มขึ้นจาก 40 เป็น 70 องศาเซลเซียส ทำให้ค่าความสามารถในการละลายของไตรคลอโรเอทธิลีนและโทลูอินสูงขึ้นประมาณ 2.5 เท่า (2.44 และ 2.69 ตามลำดับ) โดยคำนวณค่าพลังงานการละลายของไตรคลอโรเอทธิลีนและโทลูอิน เท่ากับ 27.66 และ 27.85 กิโลจูลต่อโมล ตามลำดับ
- 2) อัตราการไหลของสารปื้อนที่ขึ้นจาก 3.3 -25.1 ล./ชม. มีผลทำให้ความเร็วที่ผิวสัมผัสของเยื่อแผ่นสูงขึ้นจาก 1.4 -11.1 ซม./วินาที มีรูปแบบการไหลแบบแอลมินาร์ (ค่าเรย์โนลด์สอยู่ในช่วง 43.8 - 537)
- 3) ประสิทธิภาพการแยกสารอินทรีย์โดยกระบวนการเพอร์เวเพอเรชัน เป็นกระบวนการแบบกะ ครั้งละ 4 ชม. ปริมาตรสารละลายน้ำ 2 ลิตร พบร่วมค่าร้อยละการแยกของไตรคลอโรเอทธิลีนและโทลูอินเท่ากับ 98 และ 97 ตามลำดับ โดยมีสภาวะการทดลองที่อุณหภูมิและอัตราการไหลของสารปื้อนเท่ากับ 70 องศาเซลเซียส และ 25.1 ล./ชม. ตามลำดับ
- 4) ค่าฟลักซ์ของเพอร์มิเอทรมสูงขึ้นเมื่อเพิ่มอุณหภูมิของสารปื้อน โดยที่ฟลักซ์ของสารอินทรีย์เพิ่มขึ้นอยู่ในช่วงแคบ ๆ 4-8 กรัม/ตร.ม.-ชม. และฟลักซ์ของน้ำเพิ่มขึ้น 15-40 กรัม/ตร.ม.-ชม. ซึ่งสูงกว่าฟลักซ์ของน้ำ 5-6 เท่า
- 5) ค่าพลังงานกระตุ้นของการซึมผ่านที่คำนวณได้จากฟลักซ์ของสารอินทรีย์จากการทดลองที่ความเข้มข้นของสารปื้อนอยู่ในช่วง 200-300 พีพีเอ็ม พบร่วมค่าพลังงานกระตุ้นของการซึมผ่านของไตรคลอโรเอทธิลีนและโทลูอินเท่ากับ 20.39 และ 19.28 กิโลจูลต่อโมล ตามลำดับ
- 6) ผลการทดลองที่สภาวะการทดลองต่าง ๆ กันพบว่าค่าความสามารถในการซึมผ่านเฉลี่ยต่อตัวช่วงการทดลองของสารละลายไตรคลอโรเอทธิลีนและโทลูอินเท่ากับ $7.2 \text{ และ } 7.1 \times 10^9$ ตร.ม./ชม. ตามลำดับ เมื่อคำนวณค่าความสามารถของการแพร่ตามแบบจำลองการถ่ายเทนวลได้เท่ากับ $3.7 \text{ และ } 4.7 \times 10^{-11}$ ตร.ม./ชม. ตามลำดับ ซึ่งเป็นสภาวะการทดลองที่อุณหภูมิของสารปื้อนเท่ากับ 70 องศาเซลเซียสและอัตราการไหล 25.1 ล./ชม.
- 7) เมื่อพิจารณาค่าความสามารถของการแพร่ที่ช่วงความเข้มข้น 200-300 พีพีเอ็ม พบร่วมค่าความสามารถของการแพร่ของสารละลายไตรคลอโรเอทธิลีนและโทลูอินอยู่ในช่วง $1-4 \times 10^{-11}$ และ $2-6 \times 10^{-11}$ ตร.ม./ชม. ตามลำดับ ขึ้นกับอัตราไหลของสารปื้อนที่สูงขึ้น โดยผลของอุณหภูมิของสารปื้อนทำให้ค่าความสามารถของการแพร่ลดลงซึ่งเป็นผลเนื่องจากค่าความสามารถในการละลายที่สูงขึ้น ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าในสภาวะที่อุณหภูมิของสารปือนสูง ๆ ความสามารถของการละลายจะมีผลต่อการซึมผ่านของเพอร์มิเอทรมมากกว่าความสามารถของการแพร่ ซึ่งเห็นได้ชัดในการทดลองแยกสารละลายไตรคลอโรเอทธิลีนซึ่งมีค่าความสามารถของการละลายสูงกว่าโทลูอิน

8) ค่าการเลือกของระบบที่ได้จากการทดลองที่ช่วงความเข้มข้น 200 - 300 พีพีเอ็ม ได้ค่าไกล์เดียงกันอยู่ในช่วง 700-3,200 โดยสภาวะที่มีค่าการเลือกมากที่สุดคือที่อุณหภูมิของสารป้อน 50 องศาเซลเซียส และอัตราการไหลของสารป้อนเท่ากับ 25.1 ล./ชม.

9) เมื่อพิจารณาสภาวะที่เหมาะสมของกระบวนการด้วยดัชนีการแยกของกระบวนการเพอร์เวเพอเรชัน (PSI) พบว่าที่อุณหภูมิของสารป้อน 50 องศาเซลเซียสเป็นสภาวะที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งเป็นผลสอดคล้องกับค่าการเลือกของระบบ เนื่องจากค่าฟลักซ์ของสารอินทรีเพิ่มขึ้นมาก (4-8 กรัม/ตร.ม.-ชม.) เมื่อเปรียบเทียบกับค่าการเลือกของระบบ โดยที่ผลของการอัตราการไหลของสารป้อนนั้นมีผลต่อค่าดัชนีการแยกของกระบวนการเพอร์เวเพอเรชันไม่นักนัก เนื่องจากช่วงอัตราการไหลของสารป้อนที่ทำการทดลองมีค่าต่ำและแคนเกินไป

5.2 ความสำคัญทางด้านวิศวกรรมและการนำไปใช้

จากผลการวิจัยนี้สามารถนำไปประยุกต์ได้ดังนี้

1) สามารถนำผลที่ได้จากการทดลองไปประยุกต์เพื่อเลือกสภาวะที่เหมาะสมและออกแบบกระบวนการที่ใช้ในเชิงอุตสาหกรรม เช่น ค่าฟลักซ์ของสารอินทรี ค่าการเลือกของระบบ เป็นต้น

2) ผลจากการทดลอง เช่น ค่าความสามารถในการละลาย ค่าความสามารถของการซึมผ่าน เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการออกแบบชุดเยื่อแผ่นและเยื่อแผ่นเพอร์เวเพอเรชัน

5.3 ข้อเสนอแนะ

จากการวิจัยนี้ซึ่งเป็นการทดลองแยกสารละลายโดยคลอโรเอทธิลีนและโกลูอินด้วยชุดทดลองเพอร์เวเพอเรชันขนาดทดลอง ได้พบข้อที่น่าสนใจอีกหลายประการเพื่อทำการศึกษาวิจัยต่อไป ได้แก่

1) ทำการทดสอบแยกสารละลายโดยคลอโรเอทธิลีนและโกลูอินด้วยรูปแบบการเดินระบบ single pass ซึ่งไม่การหมุนเวียนสารป้อนกลับ โดยใช้ชุดเยื่อแผ่นที่พื้นที่ผิวจำเพาะสูงขึ้น

2) เพิ่มอัตราการไหลของสารป้อนให้มีความเร็วช่วง transition หรือ turbulent regime เพื่อศึกษาผลของชั้นขอบเขตของเหลวที่เกิดขึ้นด้วยแบบจำลองการถ่ายเทมวล resistance-in-series

3) ทดสอบการแยกของสารอินทรีด้วยเยื่อแผ่นชนิดอื่น ๆ เช่น EPDM (Ethene-propene terpolymer) เป็นต้น

- 4) ทดสอบแยกสารละลายนินทรีย์จริงที่เกิดจากการปนเปื้อนตัวทำละลายอินทรีย์ในชั้นน้ำใต้ดิน
- 5) ออกแบบระบบ vapor permeation ร่วมกับ กระบวนการ biofilter ด้วยเยื่อแผ่นชนิดยางซิลิโคนเพื่อกำจัดไอของสารอินทรีย์ที่ปนเปื้อนในอากาศ
- 6) ศึกษาความเป็นไปได้ของกระบวนการเพอร์สวีเพอเรชันเพื่อทำการแยกและนำกลับตัวทำละลายอินทรีย์ที่ปนเปื้อนในน้ำทึบอุตสาหกรรมให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้