

บทที่ 5

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการทดลอง

5.1.1 การเตรียมยางธรรมชาติอิพอกซีไดซ์ โดยให้อุณหภูมิ และปริมาณสารเคมี (กรดฟอร์มิค และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์) ที่ใช้ในปฏิกิริยาคงที่ แต่ให้เวลาในการทำปฏิกิริยาต่างกัน พบว่าเมื่อเวลาเพิ่มขึ้นทำให้กรดฟอร์มิคและไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์สามารถทำปฏิกิริยากันเกิดกรดเปอร์ออกซีอินทรีย์ในน้ำยางธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น จึงเข้าทำปฏิกิริยากับยางธรรมชาติเกิดเป็นยางธรรมชาติอิพอกซีไดซ์ที่มีหมู่อิพอกไซด์มากขึ้น

5.1.2 สมบัติทางความร้อนของยางธรรมชาติอิพอกซีไดซ์ที่วิเคราะห์ด้วยเทคนิคดีฟเฟอเรนเชียลสแกนนิ่งแคลอริเมทรี (DSC) พบว่า T_g ของยางธรรมชาติอิพอกซีไดซ์จะเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณหมู่อิพอกไซด์เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากวงแหวนของหมู่อิพอกไซด์ทำให้สายโซ่โมเลกุลมีความแข็งตึงเพิ่มขึ้น

5.1.3 จากการทดสอบหาเวลาสคอริช (scorch time, t_{s1}) ของยาง ENR 20, ENR 45, ENR 65, STR 5L และ NBR พบว่ายาง NBR มีเวลาสคอริชสั้นที่สุด รองลงมา คือ ENR 65, ENR 45, ENR 20 และ STR 5L ตามลำดับ ทั้งนี้เนื่องจากยางไนไตรล์เป็นยางสังเคราะห์ที่ซิลเฟอร์สามารถกระตุ้นให้เกิดการวัลคาไนซ์ได้เร็วกว่า ทำให้มีเวลาสคอริชสั้น สำหรับยาง ENR ที่มีหมู่อิพอกไซด์มากจะมีเวลาสคอริชสั้นลง เนื่องจาก ซิลเฟอร์สามารถเกิดปฏิกิริยาเชื่อมขวางที่พันธะคู่ได้น้อยลง ทำให้มีเวลาสคอริชสั้น ส่วนการทดสอบหาเวลาการคงรูป (cure time, t_{90}) พบว่ายาง NBR ใช้เวลาการคงรูปโดยเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ยาง STR 5L, ENR 20, ENR 45 และ ENR 65 ตามลำดับ ทั้งนี้เพราะซิลเฟอร์สามารถเกิดปฏิกิริยาเชื่อมขวางที่พันธะคู่ได้น้อยลงทำให้ปฏิกิริยาถึงจุดออกพติมัมได้เร็วขึ้น ทำให้ยางธรรมชาติอิพอกซีไดซ์ที่มีหมู่อิพอกไซด์มากเกิดการคงรูปได้เร็วกว่า

5.1.4 จากการทดสอบหาค่าความแข็งของยาง STR 5L, ENR 20, ENR 45, ENR 65 และ NBR ก่อนการบ่มเร่งด้วยความร้อน พบว่ายาง ENR 65 มีความแข็งมากกว่า ENR 45, ENR 20 และ STR 5L แต่ใกล้เคียงยาง NBR เนื่องจากยาง ENR 65 มีปริมาณหมู่อิพอกไซด์มากกว่าทำให้ยางมีสมบัติความยืดหยุ่นต่ำกว่า เมื่อนำยางที่ผ่านการบ่มเร่งด้วยความร้อนที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 22 ชั่วโมง ไปทดสอบหาค่าความแข็ง พบว่ายางที่ผ่านการบ่มเร่งด้วยความร้อนจะแข็งกว่ายางที่ไม่ได้บ่มเร่งด้วยความร้อน

5.1.5 จากการทดสอบหาค่าความทนแรงดึงของยาง STR 5L, ENR 20, ENR 45, ENR 65 และ NBR ก่อนบ่มแรงด้วยความร้อน พบว่ายางธรรมชาติอิพอกซีไคซ์มีความทนแรงดึงมากที่สุด รองลงมา คือ ยาง NBR และยาง STR 5L ตามลำดับ โดยยาง ENR 20 มีความทนแรงดึงมากที่สุด รองลงมาคือยาง ENR 45 และ ENR 65 ตามลำดับ เนื่องจากยาง ENR 20 เกิดปฏิกิริยาอิพอกซีเดชันน้อยกว่าทำให้ในโครงสร้างของยางมีปริมาณพันธะคู่มากกว่ายาง ENR 45 และ ENR 65 เมื่อเตรียมยางผสมสารเคมียางจะเกิดการเชื่อมขวางได้มากกว่าทำให้ยางมีความทนแรงดึงมากกว่า และเมื่อมีการดึงยางทำให้มีแนวโน้มที่เกิดผลึกได้มากกว่ายางที่มีหมู่อิพอกซีไคซ์จำนวนมากอยู่ในโครงสร้างของยาง และเมื่อนำยางที่ผ่านการบ่มแรงด้วยความร้อนทดสอบหาค่าความทนแรงดึง พบว่ายางที่ผ่านการบ่มแรงด้วยความร้อนจะมีความทนแรงดึงต่ำกว่ายางที่ไม่ได้บ่มแรงด้วยความร้อน เนื่องจากการเสื่อมสภาพของยางที่อุณหภูมิสูง

จากการทดสอบหาค่าระยะยืด ณ จุดขาดของยาง STR 5L, ENR 20, ENR 45, ENR 65 และ NBR ก่อนบ่มแรงด้วยความร้อน พบว่ายาง STR 5L มีค่าระยะยืด ณ จุดขาดสูงกว่ายาง ENR 20, NBR, ENR 45 และ ENR 65 ตามลำดับ ส่วนยางที่ผ่านการบ่มแรงจะให้ผลของค่าระยะยืด ณ จุดขาด ไปในทำนองเดียวกับยางที่ไม่ได้ผ่านการบ่มแรง นั่นคือ ยาง ENR 20 ซึ่งมีปริมาณอิพอกซีไคซ์ต่ำกว่ายาง ENR 45 และ ENR 65 แต่สามารถยืดตัวได้มากกว่าก่อนที่ชิ้นงานจะขาด เนื่องจากโมเลกุลที่อยู่ในโครงสร้างมีอิสระในการเคลื่อนไหวได้ดีกว่า

5.1.6 จากการทดสอบหาค่า compression set ของยาง STR 5L, ENR 20, ENR 45, ENR 65 และ NBR พบว่ายาง ENR 20 มีการคืนตัวดีที่สุด (ค่า %compression set ต่ำ) รองลงมา คือ ยาง ENR 45, ENR 65, NBR และ STR 5L ตามลำดับ เนื่องจากยาง ENR ที่มีหมู่อิพอกซีไคซ์จำนวนมากจะมีแรงดึงดูระหว่างโมเลกุลสูงจึงคืนตัวได้น้อยกว่ายาง ENR ที่มีปริมาณหมู่อิพอกซีไคซ์น้อยกว่า และการมีหมู่อิพอกซีไคซ์ในยาง ENR ทำให้มีการกระจายแรงเพื่อทำให้โมเลกุลของยางมีการเคลื่อนไหวที่เป็นอิสระกว่ายาง STR 5L และ ยาง NBR

5.1.7 จากการทดสอบหาค่าสภาพการต้านทานไอโซนของยาง STR 5L, ENR 20, ENR 45, ENR 65 และ NBR พบว่ายาง ENR 20, ENR 45, ENR 65 และ NBR มีสภาพการต้านทานไอโซนดีกว่ายาง STR 5L คือ เกิดรอยแตกจำนวนนับไม่ถ้วน แต่ละรอยแตกมีความยาว 1-3 มม. เนื่องจากยาง NBR และยางธรรมชาติอิพอกซีไคซ์มีพันธะคู่ในโครงสร้างน้อยกว่ายาง STR 5L

5.1.8 จากการทดสอบหาค่าความต้านทานน้ำมัน ASTM Oil No. 1 และ IRM 903 ของยาง STR 5L, ENR 20, ENR 45, ENR 65 และ NBR พบว่ายาง NBR มีเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงปริมาตรต่ำกว่ายาง ENR 65, ENR 45 และ ENR 20 ตามลำดับ ทั้งนี้เพราะยาง NBR และยางธรรมชาติอิพอกซีไคซ์ต่างเป็นยางที่มีขั้วจึงบวมตัวในน้ำมันมาตรฐานน้อย เมื่อพิจารณายางธรรมชาติอิพอกซีไคซ์ พบว่ายาง ENR 65 บวมตัวน้อยที่สุด รองลงมา คือ ENR 45 และ ENR 20

ตามลำดับ เพราะยาง ENR 65 มีปริมาณหมู่อีพอกไซด์มากที่สุด ซึ่งเป็นยางที่มีขั้วมากกว่ายางธรรมชาติอีพอกไซด์ที่มีหมู่อีพอกไซด์น้อย ส่วนยาง STR 5L เป็นยางไม่มีขั้วจึงละลายในน้ำมันมาตรฐานทั้งสองชนิด สำหรับน้ำมันมาตรฐาน IRM 903 ซึ่งมีจุดอะนินต่ำกว่าน้ำมัน ASTM Oil No.1 มีโครงสร้างที่มีความเป็นขั้วสูงกว่าน้ำมัน ASTM Oil No.1 ทำให้อย่างบวมตัวในน้ำมัน IRM 903 มากกว่า เพราะโครงสร้างของยาง NBR และยางธรรมชาติอีพอกไซด์มีขั้วเช่นเดียวกับน้ำมัน

5.2 ข้อเสนอแนะ

5.2.1 การเตรียมยางธรรมชาติอีพอกไซด์ด้วยวิธี 'in-situ' epoxidation สามารถปรับเปลี่ยนปริมาณกรดฟอร์มิก และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ อุณหภูมิ และเวลาในการเกิดปฏิกิริยาอีพอกซิเดชัน เพื่อให้ได้ปริมาณหมู่อีพอกไซด์แตกต่างจากในงานวิจัยนี้

5.2.2 นำน้ำยางสด (field latex) หรือหางน้ำยาง (skim latex) ที่ได้จากการผลิตน้ำยางชั้นมาใช้ทดลองเตรียมยางธรรมชาติอีพอกไซด์ เปรียบเทียบกับที่เตรียมจากน้ำยางชั้น

5.2.3 ทดลองเปลี่ยนแปลงสูตรที่ใช้ในการวัลคาไนซ์ยางธรรมชาติอีพอกไซด์เพื่อให้ได้ยางที่มีสมบัติแตกต่างจากที่ใช้ในงานวิจัยนี้

5.2.4 ทดลองใช้ฟิลเลอร์ชนิดอื่น เช่น คาร์บอนแบล็ก เพื่อเปรียบเทียบสมบัติของยางธรรมชาติอีพอกไซด์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย