

บทที่ 5

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการทดลอง

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาสมบัติเชิงกล สมบัติทางความร้อน และลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ อีพอกซีเรซินที่ถูกดัดแปรด้วยฟิวซีพลาสติกซอล ซึ่งฟิวซีพลาสติกซอลเตรียมได้จากการผสมฟิวซีเรซิน ไดออกทิลฟทาเลต (ทำหน้าที่เป็นพลาสติกไซเซอร์) และสเดบิไลเซอร์ โดยใช้อัตราส่วนของฟิวซีเรซิน/ ไดออกทิลฟทาเลต/สเดบิไลเซอร์ คือ 100/30/2 100/35/2 100/40/2 100/45/2 และ 100/50/2 ทั้งนี้ พลาสติกซอลที่เตรียมได้แต่ละสูตรถูกนำไปใช้ดัดแปรอีพอกซีเรซินในปริมาณ 20 40 60 80 และ 100 phr เนื่องจากฟิวซีพลาสติกซอลและอีพอกซีเรซินต่างอยู่ในสภาพที่เป็นของไหล จึงทำให้สามารถ ผสมเข้ากันได้ง่าย ภาวะที่ใช้ในการบ่มอีพอกซีดัดแปรแล้วเกิดแข็งตัวสมบูรณ์ คือ อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 60 นาที หลังจากนั้น ได้นำชิ้นงานที่ผ่านการบ่มแล้วไปทดสอบและตรวจสอบ สมบัติต่างๆ ซึ่งสามารถสรุปผลการทดลองได้ ดังนี้

5.1.1 ความทนแรงกระแทกของอีพอกซีดัดแปรเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ที่ปริมาณพลาสติกซอลไม่เกิน 40 phr และเมื่อปริมาณพลาสติกซอลเพิ่มมากขึ้นค่าความทนแรงกระแทกกลับลดลง ทั้งนี้เนื่องจากความสามารถในการเข้าร่วมตัวกับอีพอกซีเรซินลดลง

5.1.2 ความทนแรงดึงของชิ้นงานลดลงเมื่อปริมาณพลาสติกซอลในอีพอกซีเรซินเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเมื่อปริมาณพลาสติกซอลมากกว่า 40 phr ความทนแรงดึงลดลงอย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณพลาสติกซอลที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ความสามารถในการเข้าร่วมตัวกับอีพอกซีเรซินลดลง

5.1.3 ปริมาณพลาสติกซอลที่เพิ่มขึ้น ทำให้การยึดตัวของอีพอกซีเรซินดัดแปรลดลง และ ปริมาณพลาสติกไซเซอร์ในพลาสติกซอลที่เพิ่มขึ้น มีผลทำให้การยึดตัวของชิ้นงานเพิ่มขึ้น

5.1.4 ยังสัสมอดุลล์ของอิพอกซีเรซินดัดแปรที่มีค่าลดลงเมื่อปริมาณพลาสติกซอลเพิ่มขึ้น เพราะพลาสติกซอลทำให้ความแข็งตึง (stiffness) ของชิ้นงานลดลง

5.1.5 จากการทดสอบสมบัติทางความร้อนด้วยเทคนิคเทอร์โมกราวิเมตริกแอนาไลซิส และดีฟเฟอเรนเชียลสแกนนิ่งแคลอริเมตรี พบว่าอุณหภูมิเริ่มสลายตัวและอุณหภูมิกลาสทรานซิชันของ อิพอกซีดัดแปรที่มีค่าต่ำลง โดยอุณหภูมิเริ่มสลายตัวของอิพอกซีที่ไม่ถูกดัดแปรเท่ากับ 368 องศาเซลเซียส ส่วนอิพอกซีที่ถูกดัดแปรอยู่ในช่วงประมาณ 280-300 องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิกลาส-ทรานซิชันของอิพอกซีที่ไม่ถูกดัดแปรเท่ากับ 85 องศาเซลเซียส ส่วนอิพอกซีที่ถูกดัดแปรอยู่ในช่วงประมาณ 82-83 องศาเซลเซียส ซึ่งทั้งอุณหภูมิเริ่มสลายตัวและอุณหภูมิกลาสทรานซิชันที่ลดลงขึ้นกับปริมาณพลาสติกซอลที่ใส่เข้าไป

5.1.6 การตรวจสอบสัณฐานวิทยาของพื้นผิวรอยแตกของชิ้นงานที่ผ่านการทดสอบความทนแรงกระแทกด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด พบว่าความเหนียวของอิพอกซีเรซินดัดแปรมาจากการกระจายตัวของอนุภาคที่ละเอียดของฟิวซีพลาสติกซอล แต่เมื่อปริมาณพลาสติกซอลมากขึ้น แนวบัพร่องที่อยู่ในชิ้นงานสามารถเห็นได้ชัดเจนขึ้น ดังนั้น เมื่อได้รับแรงกระแทก อนุภาคของฟิวซีพลาสติกซอลจึงหลุดออกจากตำแหน่งเดิมได้ง่าย เกิดเป็นช่องว่างภายในโครงสร้าง ซึ่งสอดคล้องกับความทนแรงกระแทกของชิ้นงานที่ลดลงเมื่อมีพลาสติกซอลเพิ่มขึ้น

5.2 ข้อเสนอแนะ

5.2.1 ในการเตรียมฟิวซีพลาสติกซอล ควรมีเทคนิคหรือวิธีการผสมที่ทำให้ฟิวซีเรซินสามารถรับพลาสติกไซเซอรีได้มากยิ่งขึ้น เช่น การใช้โวนิลอะซีเตตในการเพิ่มความสามารถในการรับพลาสติกไซเซอรีให้มากยิ่งขึ้น

5.2.2 ในการเตรียมอิพอกซีเรซินดัดแปร ควรมีเทคนิคหรือวิธีการผสมอิพอกซีเรซินและฟิวซีพลาสติกซอลให้มีความเข้ากันได้มากยิ่งขึ้น และอาจมีการใช้สารคู่ควบเพื่อเพิ่มเข้ากันได้ของเฟสทั้งสอง

5.2.3 เตรียมอิพอกซีเรซินดัดแปรด้วยสารชนิดอื่นแทนการใช้ฟิวซีพลาสติกซอล เพื่อปรับปรุงสมบัติแรงกระแทกให้สูงขึ้น