

บทที่ 3

สารเคมี เครื่องมือ และ วิธีการทดลอง

3.1 สารเคมีและวัสดุ

- 3.1.1 เมทานอล (methanol) 99.0 % จุดเดือด (boiling range) 64-66 °C ผลิตจาก Wako Pure Chemical industries, LTD. ประเทศญี่ปุ่น
- 3.1.2 น้ำกลั่น 2 ครั้ง (doubly distilled water)
- 3.1.3 เครื่องวัดปริมาณรังสีมาตรฐานโปรแททเซียมไดโครเมต ($K_2Cr_2O_7$)
- 3.1.4 โพลีไวนิลแอลกอฮอล์ (PVA) : ชนิด Analytical Grade เป็นผลิตภัณฑ์ของ Riedel-de Haen AG-D-3016 ความหนืด 4% PVA ในน้ำ ที่ 20 องศาเซลเซียส มีค่าเท่ากับ 4-6 mPas ผลิตในประเทศเยอรมัน
- 3.1.5 ดอกชบาแดง (*Hibiscus rose-sinensis*) มีชื่อสามัญคือ Chinese rose มีแหล่งกำเนิดจากประเทศอินเดียและฮาวาย
- 3.1.6 ดอกกระเจี๊ยบแดงแห้ง (*Hibiscus sabdariffa L.*) มีชื่อสามัญคือ Jamaica sorrel, red sorrel, roselle มีแหล่งกำเนิดจากประเทศซูดาน
- 3.1.7 ไม้ฝางแห้ง (*Caesalpinia sappan linn.*) มีชื่อสามัญคือ Sappan tree, Sappan wood และชื่อวงศ์ Leguminosae



ดอกกระเจี๊ยบ



ดอกชบา




ไม้ฝาง

รูปที่ 3.1 แสดงภาพตัวอย่างดอกกระเจี๊ยบ ดอกชบา และไม้ฝาง

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง

3.2.1 เครื่องฉายรังสีแกมมา BSV-06

ให้รังสีแกมมาจาก Co-60 ความแรง (Source Activity) 370 TBq (10 kCi) เมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 1997 เป็นผลิตภัณฑ์บรรจุในกระบอกเหล็กไร้สนิมความสูง 10 เซนติเมตร เส้น
ผ่านศูนย์กลาง 5.5 เซนติเมตร ของบริษัท Institute of isotope Co. Ltd. ประเทศอังกฤษ



รูปที่ 3.2 แสดงเครื่องฉายรังสีแกมมา BSV-06

3.2.2 สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (Spectrophotometer)

- รุ่น Model Ultro spec 3000 ผลิตโดย Pharmacia Biotech (Biochrom) Ltd. Science Park Cambridge CB4 4FJ, England
- สามารถวัดในช่วงความยาวคลื่นแสง 190-1100 nm
- Monochromator 1200 lines/mm. Concave holographic grating
- Spectral band width 3 nm , Wavelength accuracy ± 1 nm
- Wavelength reproducibility ± 0.5 nm
- แหล่งกำเนิดแสงคือ tungsten halogen และ แสง UV คือ deuterium


- ตัวรับแสง (Detector) คือ silicon photodiode
- สามารถวัดค่าดูดกลืนแสงในช่วง -3000 ถึง $+3000$, 0.01 ถึง 99999
- ความถูกต้องของการวัดแสง (Photometric accuracy) $\pm 0.5\%$
- ความสามารถวัดแสงซ้ำ (Photometric reproducibility) $\pm 0.5\%$
- ความเสถียรภาพ (stability) ± 0.002 A/hour ที่ 0 A หลังจากอุ่นเครื่องแล้ว
- Stray light $< 0.0025\%$ T ที่ 220 nm ใช้ NaI และ $< 0.025\%$ T ที่ 340 nm ใช้ NaNO_2
- ขนาดเครื่อง (Dimensions) $500 \times 360 \times 190$ mm
- น้ำหนักตัวเครื่อง 13 กิโลกรัม
- กำลังไฟฟ้าเลี้ยง $100-240$ AC $\pm 10\%$, $50/60$ Hz, 150 VA



รูปที่ 3.2 แสดงเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์

3.2.3 เครื่องวัดความหนา (Digital micrometer)


เครื่องวัดความหนา ยี่ห้อ Mitutoyo ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น สามารถอ่านค่าความหนาได้สองหน่วย ค่าน้อยสุดที่ 0.00005 นิ้ว และ 0.001 มิลลิเมตร ด้วยการแสดงผลในระบบดิจิทัล



รูปที่ 3.3 แสดงเครื่องวัดความหนาระดับไมโครเมตรระบบดิจิทัล (Digital micrometer)

3.2.4 ตู้อบ(Oven)


ตู้อบยี่ห้อ Heraeus (220 V. 1~ 50/60 Hz 1, 6 A 1, 35 kW) สามารถปรับอุณหภูมิได้ สูงสุด 250 องศาเซลเซียส สำหรับการเตรียมฟิล์มใช้เวลาอบให้แห้งประมาณ 3 วัน ที่อุณหภูมิไม่เกิน 60 องศาเซลเซียส (ขึ้นอยู่กับชนิดของฟิล์ม)



รูปที่ 3.6 แสดงตู้อบไฟฟ้า (Oven)

3.2.5 เครื่องวัดอุณหภูมิ และความชื้น

ยี่ห้อ Barigo ผลิตจากประเทศเยอรมัน สามารถวัดความชื้นสัมพัทธ์ได้ในช่วง 0-100 % และอุณหภูมิ -10 ถึง +40 องศาเซลเซียส




รูปที่ 3.7 แสดงเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส, ค่า RH 66 %

3.2.6 ตู้เย็น

ยี่ห้ออีเล็กโทรลักซ์ (electrolux) ใช้ทดลองเสถียรภาพของแผ่นฟิล์มที่อุณหภูมิ ต่าง ๆ คือ อุณหภูมิ -10 องศาเซลเซียส (ช่องแช่แข็ง) อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส (ในตู้เย็น) และอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส (ด้านหลังตู้เย็น)

3.2.7 หลอดไฟแสงสีม่วง (UV-light lamp)


PhillipS TLD 18W/08, 59 V., lamp current 0.36 A., 18W, UV-A radiation output 3.5 W, ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 26 mm. ยาว 604 mm. ผลิตในประเทศฮอลแลนด์ ใช้ Starter FG-1E ระยะจากหลอดไฟนีออนอยู่ห่างจากตัวอย่างฟิล์ม 22 เซนติเมตร (ระยะแนวตั้งจากพื้น) วัดความเข้มแสง (ใช้เครื่องวัดแสง (Lux meter)) ที่ตำแหน่งเดียวกับตัวอย่างแผ่นฟิล์มที่วางรับแสงสีม่วง (UV-light) มีค่าเท่ากับ 25 lm/m^2 (Lux) (เนื่องจากเครื่องวัดแสงมีประสิทธิภาพวัดค่าความเข้มแสงในช่วงความยาวคลื่นแสงสีม่วงได้น้อย)



รูปที่ 3.7 แสดงหลอดไฟนีออนแสงสีม่วงชนิด A (UV-A light lamp)

3.2.8 หลอดไฟแสงสีขาว (Day-light lamp)


Phillips TLD 18W/865 59 V., lamp current 0.36 A., 18W, cool day-light output 1300 lumen , ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 26 mm. ยาว 604 mm. ผลิตในประเทศไทย ระยะจากหลอดไฟนีออนอยู่ห่างจากตัวอย่างฟิล์ม 22 เซนติเมตร (ระยะแนวตั้งจากพื้น) วัดความเข้มแสง (ใช้เครื่องวัดแสง (Lux meter)) ที่ตำแหน่งเดียวกับตัวอย่างแผ่นฟิล์มที่วางรับแสงสีขาว (Day-light) มีค่าเท่า 1002 lm/m^2 (Lux)



รูปที่ 3.8 แสดงหลอดไฟนีออนแสงสีขาว (Day-light lamp)

3.2.9 เครื่องวัดความเข้มแสง (Lux meter)

แสดงผลด้วย LCD (liquid crystal display) ช่วงความเข้มที่วัด 0-50,000 Lux สามารถใช้งานได้ ในช่วงอุณหภูมิ 0-50 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์ไม่เกิน 80 % ขนาดตัวเครื่อง 108 x 73 x 23 mm³ น้ำหนัก 160 กรัม ใช้แบตเตอรี่ 006P กระแสตรง 9 โวลต์ -2 mA



รูปที่ 3.9 แสดงเครื่องวัดความเข้มแสง (Lux meter) และสเปกตรัมแสดง Relative Sensitivity

3.2.10 อุปกรณ์เครื่องแก้ว

บีกเกอร์, กรวยแก้ว, ถาดแก้ว, หลอดทดลอง (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร) ฯ



รูปที่ 3.10 แสดงอุปกรณ์เครื่องแก้ว


3.2.11 อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

เช่น กระดาษกรองขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12.5 เซนติเมตร ผลิตจาก Whatman Limited 540 Hardened Ashless ประเทศอังกฤษ, เครื่องชั่งน้ำหนักสารระดับมิลลิกรัม, เครื่องวัดระดับน้ำ, เครื่องทำความร้อน (heater) ในช่วง 200-500 องศาเซลเซียส, เครื่องปั่น, คิวเวทท์ (cuvette), ถ้วยบด, กรรไกร, มีดตัดฟิล์ม, ถังพลาสติกปิดปากได้, กระจกพลาสติกสีดำสำหรับใส่ฟิล์มเพื่อป้องกันแสง ฯลฯ

3.2.12 อุปกรณ์ที่สร้างขึ้นสำหรับงานทดลอง

3.2.12.1 ตัวประกบฟิล์มขณะวัดค่าดูดกลืนแสง (Measured film holder)


เป็นแผ่นพลาสติกมีขนาดใกล้เคียงกับ Cuvette แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่มีร่องไว้วางฟิล์ม (หนา 6 มิลลิเมตร) กับส่วนที่ประกบให้ฟิล์มแน่นอยู่กับที่ (หนา 5 มิลลิเมตร) แผ่นพลาสติกทั้ง 2 เมื่อประกบกันแล้ว กว้าง 11 มิลลิเมตร ยาว 11 มิลลิเมตร สูง 4 เซนติเมตร ส่วนที่วางแผ่นฟิล์มมีช่องสำหรับให้แสงผ่านขนาด กว้าง 5 มิลลิเมตร ยาว 10 มิลลิเมตร ลึก 11 มิลลิเมตร โดยแผ่นฟิล์มถูกประกบอยู่ห่างจากขอบทั้งสองข้าง 5 มิลลิเมตร



รูปที่ 3.11 แสดงลักษณะของตัวประกบแผ่นฟิล์มขณะวัดค่าดูดกลืนแสง

3.2.10.2 ตัวประกบฟิล์มขณะฉายรังสี (Irradiated film holder)


เป็นพลาสติกทำจาก Polymethylmethacrylate (PMMA) ขนาดแท่งพลาสติกกว้าง 2 เซนติเมตร สูง 6 เซนติเมตร และความหนา 4 มิลลิเมตร (ความหนาของ PMMA 3 ถึง 5 เซนติเมตร เป็นความหนาที่ทำให้เกิดสมดุลอิเล็กทรอนิกส์ (electronic equilibrium) เมื่อถูกฉายด้วยรังสีแกมมา (Co-60) จากมาตรฐาน American National Standard, E 1275, 1993 : 735-739) แผ่นพลาสติกที่นำมาใช้ประกบทั้งด้านหน้า และด้านหลังของแผ่นฟิล์ม



รูปที่ 3.12 แสดงลักษณะของตัวประกบแผ่นฟิล์มขณะฉายรังสี

3.2.10.3 ตัวจับหลอดทดลองขณะฉายรังสี (Irradiated tube holder)


เป็นตัวจับหลอดทดลองทำขึ้นเพื่อวางหลอดทดลองที่บรรจุเครื่องวัดปริมาณรังสีอ้างอิงมาตรฐาน ทำจากพลาสติกชนิด polymethylmethacrylate (PMMA) รูปทรงกระบอก สูง 8 เซนติเมตร มีรูกลวงภายใน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน 12 มิลลิเมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก 18 มิลลิเมตรและมีความหนาจากขอบนอก 3 มิลลิเมตร (เพื่อทำให้เกิดความสมดุลอิเล็กทรอนิกส์) สามารถสวมหลอดทดลองขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน 10 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก 12 มิลลิเมตร สูง 10 เซนติเมตร ขอบหลอดทดลองสูงกว่าตัวจับหลอด 2 เซนติเมตร



รูปที่ 3.13 แสดงลักษณะของตัวจับถือหลอดทดลองขณะฉายรังสี

3.2.10.4 แผ่นรองตัวอย่างเพื่อกำหนดตำแหน่งอ้างอิงขณะฉายรังสี


แผ่นรองตัวอย่างช่วยกำหนดตำแหน่งสำหรับการปรับเทียบปริมาณรังสีระหว่างตัวจับหลอดทดลอง (บรรจุเครื่องวัดปริมาณรังสีอ้างอิงมาตรฐาน) และตัวประกบแผ่นฟิล์ม (บรรจุเครื่องวัดปริมาณรังสีชนิดแผ่นฟิล์มที่ผลิตขึ้น) ขณะฉายรังสีให้อยู่ในตำแหน่งเดียวกัน



รูปที่ 3.14 แสดงลักษณะของแผ่นรองตัวอย่างกำหนดตำแหน่งอ้างอิงสำหรับฉายรังสี

3.2.10.5 แผ่นรองกระจกขึ้นรูปแผ่นฟิล์มเพื่อปรับระดับน้ำ

เป็นแผ่นพลาสติกที่เจาะรูมุมทั้ง 4 แล้วใส่ขาน็อตปรับความสูงต่ำเพื่อช่วยปรับระดับน้ำให้แผ่นกระจกหล่อฟิล์มมีระดับน้ำเดียวกันสำหรับการเตรียมฟิล์ม ให้ได้ฟิล์มที่มีความสม่ำเสมอหรือมีความหนาของแผ่นฟิล์มใกล้เคียงกันมากที่สุด




รูปที่ 3.15 แสดงแผ่นรองกระจกขึ้นรูปแผ่นฟิล์มเพื่อปรับระดับน้ำ

3.2.10.6 แผ่นกระจกขึ้นรูปแผ่นฟิล์ม

เป็นแผ่นกระจกเรียบสี่เหลี่ยมด้านเท่ามีขอบยกสูง 5 มิลลิเมตรจากพื้นกระจก (เพื่อกันสารละลายไหลจากการหล่อฟิล์ม) มีขนาดด้านใน 18×18 ตารางเซนติเมตร (ใช้ผลิตแผ่นฟิล์มเพื่อทดสอบการตอบสนองของแผ่นฟิล์ม การทดสอบสเปกตรัม และความเสถียรภาพ) จากการเตรียมฟิล์มพบว่าการใช้แผ่นกระจกที่มีขนาดใหญ่กว่าจะสามารถผลิตแผ่นฟิล์มที่ความสม่ำเสมอดีกว่าแผ่นกระจกขนาดเล็ก

แผ่นกระจกที่ใช้ขึ้นรูปแผ่นฟิล์มควรมีความเรียบสม่ำเสมอทั้งแผ่น ไม่มีรอยขีด รอยแตก และมีขนาดเท่ากัน (ความเข้มข้นของสารละลาย และขนาดของแผ่นกระจกขึ้นรูปแผ่นฟิล์มเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความหนา)




รูปที่ 3.16 แสดงตัวอย่างแผ่นกระจกขึ้นรูปแผ่นฟิล์ม PVA- ผาง


ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**3.2.10.7 กล่องบรรจุหลอดไฟสำหรับหลอดนีออนแสงสีขาว (daylight lamp) และหลอด
นีออนแสงสีม่วง (UV-light lamp)**

กล่องบรรจุหลอดไฟทำด้วยพลาสติกถูกฟูกลีดำมีขนาดกว้าง 31 เซนติเมตร ยาว 70 เซนติเมตร สูง 31 เซนติเมตร ภายในกล่องติดตั้งขาหลอดไฟนีออนขนาด 18 วัตต์ ฝากล่องด้านหนึ่งเปิด ขณะทำการทดลอง ต้องคว่ำกล่องครอบตัวอย่างแผ่นฟิล์ม



(คว่ำ)



(หงาย)

รูปที่ 3.17 แสดงลักษณะกล่องบรรจุไฟหลอดนีออนแสงสีขาว (daylight lamp) และหลอด
นีออนแสงสีม่วง (UV-light lamp)

3.3 วิธีการทดลอง

3.3.1 การสกัดสีข้อม

3.3.1.1 การสกัดสีข้อมจากดอกชบา

นำดอกชบาแดงมาแยกเอาเฉพาะกลีบดอก บดให้ละเอียด อบที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส ให้แห้ง ชั่งชบาอบแห้งหนัก 100 กรัม นำมาแช่ในเมทานอล 200 มิลลิลิตร ประมาณ 2 วัน จะได้สารละลายสีม่วงแดง นำมากรองด้วยกระดาษกรอง Whatman No. 540 Hardened ashless เพื่อแยกตะกอนออก แล้วเทสารละลายสีม่วงแดงลงในถาดแก้วทิ้งไว้ในตู้มีดที่อุณหภูมิประมาณ 25 องศาเซลเซียส ประมาณ 3 วัน จนแห้งได้เป็นสารสกัดเหลวเหนียวหนืดสีม่วงแดง

3.3.1.2 การสกัดสีข้อมจากดอกกระเจี๊ยบ

นำดอกกระเจี๊ยบแดงแห้งมาบดหรือป่นให้ละเอียด ชั่งน้ำหนักมา 100 กรัม แช่ด้วยเมทานอล 200 มิลลิลิตร ประมาณ 2 วัน จนได้สารละลายสีแดง นำมากรองด้วยกระดาษกรอง Whatman No. 540 Hardened ashless เพื่อแยกตะกอนออก หลังจากนั้นเทสารละลายลงในถาดแก้วทิ้งไว้ในตู้มีดที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ประมาณ 3 วัน จนแห้งได้เป็นสารสกัดเหลวเหนียวหนืดสีแดง

3.3.1.3 การสกัดสีข้อมจากไม้ฝาง

นำชิ้นไม้ฝางมาผ่าเป็นชิ้นเล็ก ๆ ชั่งไม้ฝางหนัก 100 กรัม แช่ด้วยเมทานอล 200 มิลลิลิตร ประมาณ 2 วัน จนได้สารละลายสีส้มแดง นำมากรองด้วยกระดาษกรอง Whatman No. 540 Hardened ashless เพื่อแยกตะกอนออก หลังจากนั้นเทสารละลายลงในถาดแก้วทิ้งไว้ในตู้มีดที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ประมาณ 3 วัน จนแห้งได้เป็นสารสกัดเกล็ดแข็งสีส้มแดงดำ

3.3.2 การเตรียมฟิล์ม

การเตรียมแผ่นฟิล์มให้มีความหนาสม่ำเสมอต้องปรับพื้นระนาบของแผ่นกระจกให้เสมอกัน ด้วยเครื่องวัดระดับน้ำ และเพื่อให้ฟิล์มมีความหนาใกล้เคียงกันในการเตรียมฟิล์มแต่ละครั้งต้องเตรียมฟิล์มด้วยแผ่นกระจกขนาดเดียวกัน และสัดส่วน โพลีไวนิลแอลกอฮอล์ กับสีข้อมที่เท่ากัน โดยมีวิธีการเตรียมแผ่นฟิล์มทั้ง 3 ชนิดดังนี้คือ

3.3.2.1 การเตรียมฟิล์มโพลีไวนิลแอลกอฮอล์-สารสกัดจากดอกชบา

ซึ่งสารสกัดจากดอกชบาหนัก 2 กรัม ละลายในน้ำกลั่นปริมาตร 50 มิลลิลิตร (ใส่สารสกัดจากดอกชบาให้มากที่สุด และสามารถเตรียมแผ่นฟิล์มได้) ขณะเดียวกันนำโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ 7.2 กรัม ใส่ในน้ำกลั่นปริมาตร 250 มิลลิลิตร แล้วเทสารละลายทั้งสองเข้าด้วยกันในบีกเกอร์ นำไปต้มบนแผ่นความร้อนให้อุณหภูมิของสารละลายมีค่าประมาณ 90 – 100 องศาเซลเซียส คนจนละลายเข้ากันหมด ประมาณ 1 ชั่วโมง แล้วนำสารละลายมากรองด้วยกระดาษกรอง (Whatman No. 540 Hardened ashless) หลังจากนั้นนำสารละลายที่กรองได้ประมาณ 150 มิลลิลิตร เทลงบนแผ่นกระจกขนาด $18 \times 18 \text{ cm}^2$ ซึ่งวางไว้ในตู้อบและปรับระดับน้ำแล้ว ที่อุณหภูมิของตู้อบ 60 องศาเซลเซียส อบจนแห้งประมาณ 2-3 วัน จึงลอกแผ่นฟิล์มได้

3.3.2.2 การเตรียมฟิล์มโพลีไวนิลแอลกอฮอล์-สารสกัดจากดอกกระเจี๊ยบ

ซึ่งสารสกัดจากดอกกระเจี๊ยบหนัก 3.6 กรัม ละลายในน้ำกลั่นปริมาตร 50 มิลลิลิตร (ใส่สารสกัดจากดอกกระเจี๊ยบให้มากที่สุด และสามารถเตรียมแผ่นฟิล์มได้) ขณะเดียวกัน นำโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ 7.2 กรัม ใส่ในน้ำกลั่นปริมาตร 250 มิลลิลิตร แล้วเทสารละลายทั้งสองเข้าด้วยกันในบีกเกอร์ นำไปต้มบนแผ่นความร้อนที่อุณหภูมิของสารละลายมีค่าประมาณ 90-100 องศาเซลเซียส คนจนสารละลายเข้ากันหมด ประมาณ 1 ชั่วโมง แล้วนำสารละลายที่ได้กรองด้วยกระดาษกรอง (Whatman No. 540 Hardened ashless) หลังจากนั้นนำสารละลายที่กรองได้ประมาณ 150 มิลลิลิตร เทสารละลายลงบนแผ่นกระจกขนาด $18 \times 18 \text{ cm}^2$ ซึ่งวางไว้ในตู้อบและปรับระดับน้ำแล้ว ที่อุณหภูมิ ของตู้อบ 60 องศาเซลเซียส อบจนแห้งประมาณ 2-3 วัน จึงลอกแผ่นฟิล์มได้

3.3.2.3 การเตรียมฟิล์มโพลีไวนิลแอลกอฮอล์-สารสกัดจากไม้ฝาง

ซึ่งสารสกัดจากไม้ฝาง 0.5 กรัม ละลายในเมทานอล 50 มิลลิลิตร (ใส่สารสกัดไม้ฝางให้มากที่สุด และสามารถเตรียมแผ่นฟิล์มได้) และซังโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ 6 กรัม ละลายในน้ำ 200 มิลลิลิตร เทสารละลายทั้งสองเข้าด้วยกันในบีกเกอร์ นำไปต้มบนแผ่นความร้อนให้อุณหภูมิของสารละลายมีค่าประมาณ 90-100 องศาเซลเซียส คนจนสารละลายเข้ากันหมด ประมาณ 1 ชั่วโมง แล้วนำสารละลายที่ได้มากรองด้วยกระดาษกรอง (Whatman No. 540 Hardened ashless) หลังจากนั้นนำสารละลายที่กรองได้ประมาณ 150 มิลลิลิตร เทลงบนแผ่นกระจกขนาด $18 \times 18 \text{ cm}^2$ ซึ่งวางไว้ในตู้อบและปรับระดับน้ำแล้ว ที่อุณหภูมิของตู้อบ 55 องศาเซลเซียส อบจนแห้งประมาณ 2-3 วัน จึงลอกแผ่นฟิล์มได้

3.3.3 การตัดลอกฟิล์ม

ตัดแผ่นฟิล์มให้ได้ขนาด 10×12 ตารางมิลลิเมตร เป็นขนาดที่สามารถใส่ในตัวจับฟิล์ม (Film holder) ได้พอดี ตัวจับฟิล์มมีมุมโค้งจึงต้องตัดมุมแผ่นฟิล์มทั้งสี่มุมโดยตัดมุมหนึ่งให้แตกต่างจากด้านอื่น เพื่อเป็นมุมอ้างอิงสำหรับวัดค่าดูดกลืนแสงในตำแหน่งเดิมทุกครั้ง (สำหรับการวัดในงานวิจัยนี้กำหนดให้มุมขวาบนเป็นมุมอ้างอิงจะสังเกตได้จากรอยตัดมีขนาดใหญ่กว่ามุมอื่น) เพื่อไม่ให้คุณสมบัติของแผ่นฟิล์มเปลี่ยนแปลงไปควรระมัดระวังอย่าให้มีมือหรือเครื่องใช้อื่น ๆ สัมผัสฟิล์ม โดยใช้พลาสติกปิดทับก่อนตัด และตัวหนีบฟิล์มจับเมื่อต้องการเคลื่อนย้ายฟิล์ม

3.3.4 การวัดค่าการดูดกลืนแสงแผ่นฟิล์ม (Absorbance measurement)

ฟิล์มที่นำมาวัดค่าดูดกลืนแสงต้องตัดให้ได้ขนาด 1×1.2 ตารางเซนติเมตรและตัดมุมทั้ง 4 ของแผ่นฟิล์มเล็กน้อยเพื่อให้สามารถใส่ในตัวจับแผ่นฟิล์มที่มีมุมเป็นส่วนโค้ง และเพื่อวางแผ่นฟิล์มในตัวจับในตำแหน่งเดิมทุกครั้งที่ทำกรวัด จึงต้องตัดมุมด้านหนึ่งเพื่อให้แตกต่างจากมุมอื่นเพื่อให้เป็นมุมอ้างอิง และกำหนดให้วางมุมอ้างอิงของแผ่นฟิล์มอยู่ด้านขวาบนของตัวจับทุกครั้งที่ทำกรวัด

ก่อนใช้เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (Spectrophotometer) วัดค่าดูดกลืนแสง ต้องทำการเปิดเครื่องทิ้งไว้ประมาณ 15 นาที เพื่อเป็นการปรับเทียบเครื่องวัดก่อนใช้งาน


การวัดค่าการดูดกลืนแสงต้องหาค่าความยาวคลื่นแสงที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับชนิดของแผ่นฟิล์ม และก่อนวัดค่าดูดกลืนแสงต้องตั้งค่าเริ่มต้นที่ศูนย์ด้วยความยาวคลื่นแสงที่ใช้วัดทุกครั้ง เพื่อที่จะสามารถวัดดูดกลืนแสงก่อนและหลังฉายรังสีได้อย่างถูกต้อง

3.3.5 การปรับเทียบปริมาณรังสี (Dose calibration)

การปรับเทียบปริมาณรังสีแกมมาของเครื่อง Co-60 (BSV-06) ได้ใช้เครื่องวัดปริมาณรังสีอ้างอิงมาตรฐานชนิดสารละลายโพแทสเซียมไดโครเมต ($K_2Cr_2O_7$) (ภาคผนวก ก.) สามารถวัดปริมาณรังสีได้ในช่วง 10–50 kGy โดยค่าการดูดกลืนแสงการตอบสนองต่อปริมาณรังสีที่ความยาวคลื่นแสง 440 นาโนเมตร

กำหนดตำแหน่งอ้างอิง 11 ตำแหน่ง บนแผ่นรองตัวอย่างขณะฉายรังสี (แผ่นรองตัวอย่างต้องวางอยู่ในเครื่องฉาย Co-60 (BSV-06) ที่ตำแหน่งเดิมทุกครั้งเมื่อมีการฉายรังสี) ตำแหน่งอ้างอิงของแผ่นรองตัวอย่างแต่ละตำแหน่งสามารถถอดประกอบเครื่องมือเปลี่ยนระหว่างตัวจับหลอดทดลอง (สำหรับเครื่องวัด

ปริมาณรังสีอ้างอิงมาตรฐาน) และตัวประกอบฟิล์มขณะฉายรังสี (สำหรับแผ่นฟิล์มที่ผลิตขึ้น) ให้อยู่ตำแหน่งเดียวกัน เพื่อการเปรียบเทียบปริมาณรังสี จากทดลองพบว่าตำแหน่งที่ 1 อยู่ใกล้แหล่งกำเนิดรังสีมากที่สุด และสามารถวัดระยะห่างจากจุดศูนย์กลางของต้นกำเนิดรังสี 16.5 เซนติเมตร



รูปที่ 3.18 แสดงตำแหน่งการเปรียบเทียบปริมาณรังสีด้วยเครื่องวัดปริมาณรังสีอ้างอิงมาตรฐาน (K₂Cr₂O₇) กับแผ่นฟิล์มที่ผลิตขึ้นติดตั้งบนแผ่นรองเดียวกันที่ตำแหน่ง 1-11

สมการเปรียบเทียบปริมาณรังสีของเครื่องวัดปริมาณรังสีอ้างอิงมาตรฐาน (K₂Cr₂O₇) ในช่วง 10-50 kGy วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นแสง 440 นาโนเมตร (An American National Standard, E 1401 - 91 :1-6.) คือ

$$D(kGy) = 58.4795 \Delta A - 0.5263$$

..... 1

$D(kGy)$ คือ ปริมาณรังสีดูดกลืน (Absorbed dose)

ΔA คือ ค่าการดูดกลืนแสงที่เปลี่ยนไปของสารละลาย ($A_0 - A_{ir}$) ที่ค่าความยาวคลื่นแสง 440 นาโนเมตร

A_0 คือ ค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายก่อนฉายรังสี

A_{ir} คือ ค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายหลังฉายรังสี

หลังจากฉายรังสีแกมมาเครื่องวัดปริมาณรังสีอ้างอิงมาตรฐาน($K_2Cr_2O_7$) เป็นเวลา 20 ชั่วโมง สามารถวัดค่าดูดกลืนแสงที่เปลี่ยนไป (A_0-A_{ir}) ของสารละลาย $K_2Cr_2O_7$ ทั้ง 11 ตำแหน่ง และสามารถคำนวณหาอัตราการได้รับปริมาณรังสี (dose rate) จากสมการที่ 1 ได้ดังตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 แสดงผลการเปรียบเทียบปริมาณรังสีที่จุดอ้างอิง 11 ตำแหน่ง บนแผ่นรองตัวอย่างขณะฉายรังสี ด้วยเครื่องวัดรังสีมาตรฐาน $K_2Cr_2O_7$ (เครื่องฉายรังสีแกมมา BSV-06 ให้รังสีแกมมาจาก Co-60 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2545)

ตำแหน่งที่	A_0	A_{ir} (เฉลี่ย)	A_0-A_{ir}	Dose rate (kGy/hr)
1	1.18966	0.8513	0.33836	0.963041
2	1.18966	0.8823	0.30736	0.872398
3	1.18966	0.8863	0.3033	0.86053
4	1.18966	0.9096	0.028	0.792398
5	1.18966	0.923	0.2666	0.753298
6	1.18966	0.967	0.2226	0.624562
7	1.18966	0.9606	0.229	0.643275
8	1.18966	1.002	0.1876	0.522223
9	1.18966	1.002	0.1876	0.522223
10	1.18966	1.021	0.1686	0.466667
11	1.18966	1.022	0.1676	0.4637432

จากการเปรียบเทียบปริมาณรังสีที่จุดอ้างอิงทั้ง 11 ตำแหน่ง บนแผ่นรองตัวอย่าง พบว่าตำแหน่งที่ 1 มีอัตราได้รับปริมาณรังสี (Dose rate) มากที่สุด เท่ากับ 0.963041 kGy /hr (27 ก.ค. 2545) จึงเลือกตำแหน่งที่ 1 ให้เป็นตำแหน่งสำหรับทดลองการฉายรังสีเป็นส่วนมาก เพราะใช้เวลาฉายรังสีน้อยที่สุด

อัตราการได้รับปริมาณรังสี (Dose rate) ทุกตำแหน่ง จะลดลงตามเวลาเนื่องจากการสลายตัวของ Co-60 ที่มีครึ่งชีวิต 5.217 ปี สามารถคำนวณอัตราการได้รับรังสีที่ลดลงตามเวลา ดังสมการ คือ

$$D_i^{\circ} (kGy / hr.) = D_0^{\circ} e^{-\left(\frac{0.693}{5.217}\right)\left(\frac{d}{365}\right)} (kGy / hr.)$$

..... 2

D_i° คือ อัตราการได้รับปริมาณรังสีที่ทำการเปรียบเทียบ

D_0° คือ อัตราการได้รับปริมาณรังสีเมื่อเวลาผ่านไป (วัน)

d คือ จำนวนวันหลังจากการเปรียบเทียบปริมาณรังสี

และสามารถคำนวณเวลาสำหรับการฉายรังสีได้ดังนี้

$$T (hr.) = \frac{D (kGy)}{D_i^{\circ} (kGy / hr.)}$$

..... 3

T คือ เวลาที่ใช้ฉายรังสี (Time)

D คือ ปริมาณรังสีที่ต้องการฉายตัวอย่าง (Absorbed dose)

D_i° คือ อัตราการได้รับปริมาณรังสี (Dose rate)

3.3.6 การทดสอบคุณสมบัติแผ่นฟิล์ม

3.3.6.1 ความสม่ำเสมอของฟิล์ม (Uniformity)

หลังจากเตรียมแผ่นฟิล์มทุกครั้งต้องทดสอบความสม่ำเสมอ โดยสุ่มเลือกตัดแผ่นฟิล์ม 10 แผ่น บริเวณส่วนกลางของแผ่นกระจก (ขนาด $18 \times 18 \text{ cm}^2$) ห่างจากขอบ 1.5 นิ้ว (แผ่นฟิล์มถูกตัดให้มีขนาด $1 \times 1.2 \text{ cm}^2$ และตัดขอบให้พอดีตัวจับแผ่นฟิล์ม (film holder)) นำแผ่นฟิล์มมาวัดค่าการดูดกลืนแสง (A) และความหนา (t) มาคำนวณหาค่า Average, SD. และ %CV จากนั้นการสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าการดูดกลืนแสงกับความหนาของแผ่นฟิล์ม จำนวนหา A/t และค่า Average, SD. และ %CV ของฟิล์มทั้ง 10 แผ่น เพื่อทดสอบคุณสมบัติที่เหมาะสมในการนำฟิล์มไปใช้งานต่อไป (%CV มีค่ายอมรับไม่เกิน 2% จาก An American National Standard, E 1275, 1993 :735-739)

3.3.6.2 การวิเคราะห์สเปกตรัม(Spectrum)

เป็นการวิเคราะห์ลักษณะสเปกตรัมค่าการดูดกลืนแสง (A) และค่าดูดกลืนแสงที่เปลี่ยนไปต่อหนึ่งหน่วยความหนา ($\Delta A/t$) ที่ค่าความยาวคลื่นแสงในช่วง 400 - 600 นาโนเมตร ตอบสนองต่อปริมาณรังสีในช่วง 0-50 kGy จากนั้นเลือกใช้ค่าความยาวคลื่นแสงที่เหมาะสม มาวัดค่าดูดกลืนแสง (A) เพื่อทดลองหากราฟการตอบสนองต่อปริมาณรังสีและเสถียรภาพของฟิล์มต่อไป

3.3.7 การตอบสนองต่อปริมาณรังสี(Dose response)

3.3.7.1 การตอบสนองต่อปริมาณรังสีของสีย้อมธรรมชาติ

สีย้อมที่เลือกใช้มี 5 ชนิด คือ สีย้อมจากขมิ้นอ้อย ดอกอัญชัน ดอกชบาแดง ดอกกระเจี๊ยบแดง และไม้ฝาง มาเตรียมเป็นแผ่นฟิล์มโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ฉายรังสีแกมมาปริมาณ 100 kGy พบว่าสีย้อมที่สกัดจากดอกกระเจี๊ยบแดง ดอกชบาแดง และไม้ฝางมีการตอบสนองต่อปริมาณรังสีได้ดี ส่วนขมิ้นอ้อยและดอกอัญชัน มีการตอบสนองน้อยมาก สำหรับงานวิจัยนี้จึงเลือกใช้สีย้อมที่สกัดจากพืช 3 ชนิดคือ ดอกชบาแดง ดอกกระเจี๊ยบแดง และไม้ฝาง

3.3.7.2 การตอบสนองของฟิล์มในช่วงปริมาณรังสี 0 ถึง 100 kGy

ค่าดูดกลืนแสงต่อหนึ่งหน่วยความหนาเฉลี่ย ($\Delta A/t$) ของแผ่นฟิล์ม PVA-ชบา, PVA-กระเจี๊ยบ และ PVA-ไม้ฝาง ตอบสนองต่อปริมาณรังสีแกมมาในช่วง 0 – 100 kGy

เตรียมฟิล์ม PVA-ชบา, ฟิล์ม PVA-กระเจี๊ยบ และ ฟิล์ม PVA-ฝาง ชนิดละ 15 แผ่น แบ่งเป็น 5 ชุด ชุดละ 3 แผ่น ของแต่ละชนิด นำฟิล์มวัดค่าดูดกลืนแสงก่อนฉายรังสี (A_0)

ฟิล์ม PVA-กระเจี๊ยบ และ ฟิล์ม PVA-ฝาง ฉายรังสีที่อัตราปริมาณรังสี (dose rate) เท่ากับ 0.798050648 kGy/hr. (ตำแหน่ง 2 และ 3 วันที่ 29 มี.ค. 46) กรณีของฟิล์ม PVA-ชบา ฉายรังสีที่อัตราปริมาณรังสี (dose rate) เท่ากับ 0.851574654 kGy/hr (ตำแหน่งที่ 1 วันที่ 1 ก.ค. 46) วิธีการฉายรังสีแผ่นฟิล์มทั้งสามชนิดมีลักษณะคล้ายกัน โดยกำหนดให้ฉายรังสีเป็น 4 ช่วง คือ 25, 50, 75 และ 100 kGy ยกเว้นฟิล์มชุดที่ 1 (ไม่โดนฉายรังสีและเก็บฟิล์มในที่มืด อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส) หลังจากทำการฉายรังสีกับฟิล์มชุดที่ 2-5 แล้วนำฟิล์มทั้ง 5 ชุด วัดค่าการดูดกลืนแสงหลังฉายรังสี (A_{ir}) และความหนา (t) ของแผ่นฟิล์ม

- ชุดที่ 10 kGyจำนวนฟิล์ม 3 แผ่น
- ชุดที่ 225 kGyจำนวนฟิล์ม 3 แผ่น
- ชุดที่ 350 kGyจำนวนฟิล์ม 3 แผ่น
- ชุดที่ 475 kGyจำนวนฟิล์ม 3 แผ่น
- ชุดที่ 5100 kGyจำนวนฟิล์ม 3 แผ่น

นำข้อมูลมาคำนวณค่าการดูดกลืนแสงที่เปลี่ยนไปต่อหนึ่งหน่วยความหนา ($\Delta A/t$) ของฟิล์มแต่ละชุด จากนั้นสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่า $\Delta A/t$ กับ Absorbed dose (kGy)

3.3.7.3 การตอบสนองของแผ่นฟิล์มต่อปริมาณรังสี(Response curve)

แสดงค่าการดูดกลืนแสงที่เปลี่ยนไปต่อหนึ่งหน่วยความหนา ($\Delta A/t$) และ เปอร์เซ็นต์การฟอกสี (%bleaching)หรือ เปอร์เซ็นต์การเพิ่มสี (%increasing) ของแผ่นฟิล์มที่การตอบสนองต่อปริมาณรังสีต่าง ๆ ในช่วงกราฟที่มีความสัมพันธ์เป็นเส้นตรง (linear response curve)

ในงานวิจัยนี้ทดลองหากราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าการตอบสนองต่อปริมาณรังสีในช่วง 0-50 kGy ของฟิล์มทั้งสามชนิด

3.3.7.3.1 การตอบสนองต่อปริมาณรังสีในช่วง 0-50 kGy ของฟิล์ม PVA-กระเจี๊ยบ

เตรียมแผ่นฟิล์ม PVA-กระเจี๊ยบ ขนาด 1×1.2 ตารางเซนติเมตร จำนวน 5 ชุดละ 3 แผ่น (รวมเป็น 15 แผ่น) จากนั้นนำฟิล์มวัดค่าการดูดกลืนแสงก่อนฉายรังสี (A_0)

ฉายรังสีฟิล์ม PVA-กระเจี๊ยบ ชุดที่ 2-5 ด้วยปริมาณรังสี คือ 12.5, 25, 37.5 และ 50 kGy ตามลำดับ ยกเว้นฟิล์มชุดที่ 1 เก็บไว้ที่มีด อูณหภูมิห้องโดยวางฟิล์มไว้ที่ตำแหน่งที่ 1 ด้วยอัตราปริมาณรังสี (dose rate) เท่ากับ 0.856236088 kGy/hr. (ตำแหน่งที่ 1 วันที่ 16 มิ.ย. 46) จากนั้นนำฟิล์มทั้ง 5 ชุดวัดค่าการดูดกลืนแสงหลังฉายรังสี (A_r) และวัดความหนา (t) ของแผ่นฟิล์ม

- ชุดที่ 10 kGyจำนวนฟิล์ม 3 แผ่น
- ชุดที่ 212.5 kGyจำนวนฟิล์ม 3 แผ่น
- ชุดที่ 325 kGyจำนวนฟิล์ม 3 แผ่น
- ชุดที่ 437.5 kGyจำนวนฟิล์ม 3 แผ่น
- ชุดที่ 550 kGyจำนวนฟิล์ม 3 แผ่น

นำข้อมูลมาคำนวณค่าการดูดกลืนแสงที่เปลี่ยนไปต่อหนึ่งหน่วยความหนา ($\Delta A/t$) ของแผ่นฟิล์ม PVA-กระเจียบ จากนั้นสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่า $\Delta A/t$ และ absorbed dose (kGy)

3.3.7.3.2 การตอบสนองต่อปริมาณรังสีในช่วง 0-50 kGy ของฟิล์ม PVA-ชบา

เตรียมแผ่นฟิล์มขนาด 1×1.2 ตารางเซนติเมตร จำนวน 5 ชุดละ 3 แผ่น (รวมเป็น 15 แผ่น) จากนั้นนำฟิล์มวัดค่าการดูดกลืนแสงก่อนฉายรังสี (A_0)

ฉายรังสีแผ่นฟิล์ม PVA-ชบา ชุดที่ 2-5 ด้วยปริมาณรังสี คือ 10, 25, 35 และ 50 kGy ตามลำดับ ยกเว้นฟิล์มชุดที่ 1 เก็บไว้ที่มีด อุณหภูมิห้อง โดยวางฟิล์มไว้ที่ตำแหน่งที่ 1 ด้วยอัตราปริมาณรังสี (dose rate) เท่ากับ 0.843861924 kGy/hr. (ตำแหน่งที่ 1 วันที่ 25 ก.ค. 46) จากนั้นนำฟิล์มทั้ง 5 ชุดวัดค่าการดูดกลืนแสงหลังฉายรังสี (A_r) และวัดความหนา (t) ของแผ่นฟิล์ม

- ชุดที่ 10 kGyจำนวนฟิล์ม 3 แผ่น
- ชุดที่ 210 kGyจำนวนฟิล์ม 3 แผ่น
- ชุดที่ 325 kGyจำนวนฟิล์ม 3 แผ่น
- ชุดที่ 435 kGyจำนวนฟิล์ม 3 แผ่น
- ชุดที่ 550 kGyจำนวนฟิล์ม 3 แผ่น

นำข้อมูลที่ได้อ่านหาค่าการดูดกลืนแสงที่เปลี่ยนไปต่อหนึ่งหน่วยความหนา ($\Delta A/t$) ของฟิล์ม PVA-ชบา จากนั้นนำข้อมูลมาสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง $\Delta A/t$ และ Absorbed dose (kGy)

3.3.7.3.3 การตอบสนองต่อปริมาณรังสี ในช่วง 0-50 kGy ของฟิล์ม PVA-ไม้ฝาง

เตรียมแผ่นฟิล์ม PVA-ฝาง ขนาด 1×1.2 ตารางเซนติเมตร จำนวน 5 ชุดละ 3 แผ่น (รวมเป็น 15 แผ่น) นำฟิล์มวัดค่าการดูดกลืนแสงก่อนฉายรังสี (A_0)

ฉายรังสีฟิล์ม PVA-ฝาง ชุดที่ 2-5 ด้วยปริมาณรังสี คือ 12.5, 25, 37.5 และ 50 kGy ตามลำดับ ยกเว้นฟิล์มชุดที่ 1 เก็บฟิล์มไว้ที่มีด อุณหภูมิห้อง โดยวางไว้ที่ตำแหน่งที่ 1 ด้วยอัตราการได้รับปริมาณรังสี (dose rate) เท่ากับ 0.837742066 kGy/hr. (ตำแหน่งที่ 1 วันที่ 15 ส.ค. 46) จากนั้นฟิล์มวัดค่าการดูดกลืนแสงหลังฉายรังสี (A_r) และวัดความหนา (t) ของแผ่นฟิล์ม (จากผลการทดลองพบว่าความหนาของฟิล์ม PVA-ฝาง มีค่า %CV สูง)

- ชุดที่ 10 kGyจำนวนฟิล์ม 3 แผ่น
- ชุดที่ 212.5 kGyจำนวนฟิล์ม 3 แผ่น
- ชุดที่ 325 kGyจำนวนฟิล์ม 3 แผ่น
- ชุดที่ 437.5 kGyจำนวนฟิล์ม 3 แผ่น
- ชุดที่ 550 kGyจำนวนฟิล์ม 3 แผ่น

นำข้อมูลคำนวณหาค่าเปอร์เซ็นต์การฟอกสีที่เปลี่ยนไป (%Bleaching $((A_0 - A_{ir})/A_0) \times 100$) ของแผ่นฟิล์ม PVA-ฟาง จากนั้นสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่า %Bleaching และ absorbed dose (kGy)

3.3.8 การทดสอบเสถียรภาพ

เป็นการวัดค่าการดูดกลืนแสงที่เปลี่ยนไปของแผ่นฟิล์มเนื่องจาก การเก็บไว้ในสภาวะต่าง ๆ เป็นระยะเวลาหนึ่ง ได้แก่ การเก็บฟิล์มไว้ในที่มืด (Dark) และอุณหภูมิ -10, 10, 25 และ 35 องศาเซลเซียส และการเก็บฟิล์มที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส แสงสีขาว (Day-light) และแสงอุลตราไวโอเล็ต (UV-light) ที่ค่าความชื้นสัมพัทธ์ (RH) 66 % โดยการเตรียมฟิล์มจำนวน 3 แผ่นที่สภาวะเดียวกันเพื่อหาค่าเฉลี่ย การทดลองความเสถียรภาพทั้งก่อนและหลังฉายใช้แผ่นฟิล์มชนิดละ 36 แผ่น ดังนั้นต้องเตรียมแผ่นฟิล์มในการทดลองเสถียรภาพเป็นจำนวน 108 แผ่น

การทดสอบเสถียรภาพของฟิล์มก่อนฉายรังสี วัดค่าดูดกลืนแสงหลังจากลอกแผ่นฟิล์มไม่เกิน 1 วัน และการสอบเสถียรภาพของฟิล์มหลังฉายรังสี 30 kGy (ใช้เวลาฉายรังสีประมาณ 2 วัน) และวัดค่าดูดกลืนแสงหลังจากฉายรังสีแล้วไม่เกิน 1 วัน

นำข้อมูลมาสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์การดูดกลืนแสงที่เปลี่ยนไป %Absorbance change $((A_t - A_0)/A_0) \times 100$ กับ ช่วงเวลา (day) ที่ทำการวัดค่าดูดแสงหลังจากวันแรก ที่สภาวะต่างๆ ของฟิล์มแต่ละชนิดทั้งก่อนฉายและหลังฉายรังสีเกมมา

สามารถแบ่งวิธีการทดสอบเสถียรภาพของแผ่นฟิล์มสามชนิด ได้ดังนี้คือ

3.3.8.1 การทดสอบเสถียรภาพของฟิล์มที่เก็บไว้ที่มืด (Dark) อุณหภูมิ (Temp.) -10 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์ (RH) 66 %

เก็บฟิล์มไว้ในกระปุกสีดำไม่มีแสงเข้า (Dark) วางไว้ในช่องแช่แข็ง (-10 °C, RH 66%) ของตู้เย็น ในช่วงเวลาการเก็บแตกต่างกัน

3.3.8.1.1 ทดสอบเสถียรภาพก่อนฉายรังสี

3.3.8.1.1.1 ฟิล์ม PVA-กระเจี๊ยบ (จำนวน 3 แผ่น) เก็บ 98 วัน

3.3.8.1.1.2 ฟิล์ม PVA-ขบา (จำนวน 3 แผ่น) เก็บ 83 วัน

3.3.8.1.1.3 ฟิล์ม PVA-ไม้ฝาง (จำนวน 3 แผ่น) เก็บ 72 วัน

3.3.8.1.2 ทดสอบเสถียรภาพหลังฉายรังสี 30 kGy

3.3.8.1.2.1 ฟิล์ม PVA-กระเจี๊ยบ (จำนวน 3 แผ่น) เก็บ 84 วัน

3.3.8.1.2.2 ฟิล์ม PVA-ขบา (จำนวน 3 แผ่น) เก็บ 79 วัน

3.3.8.1.2.3 ฟิล์ม PVA-ไม้ฝาง (จำนวน 3 แผ่น) เก็บ 59 วัน

3.3.8.2 การทดสอบเสถียรภาพของฟิล์มที่เก็บไว้ที่มืด (Dark) อุณหภูมิ (Temp.) 10 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์ (RH) 66 %

เก็บฟิล์มไว้ในกระปุกสีดำไม่มีแสงเข้า (Dark) วางไว้ในตู้เย็น (10 °C, RH 66%) ในช่วงเวลาการเก็บแตกต่างกัน

3.3.8.2.1 ทดสอบเสถียรภาพก่อนฉายรังสี

3.3.8.2.1.1 ฟิล์ม PVA-กระเจี๊ยบ (จำนวน 3 แผ่น) เก็บ 98 วัน

3.3.8.2.1.2 ฟิล์ม PVA-ขบา (จำนวน 3 แผ่น) เก็บ 83 วัน

3.3.8.2.1.3 ฟิล์ม PVA-ไม้ฝาง (จำนวน 3 แผ่น) เก็บ 72 วัน

3.3.8.2.2 ทดสอบเสถียรภาพหลังฉายรังสี 30 kGy

3.3.8.2.2.1 ฟิล์ม PVA-กระเจี๊ยบ (จำนวน 3 แผ่น) เก็บ 84 วัน

3.3.8.2.2.2 ฟิล์ม PVA-ขบา (จำนวน 3 แผ่น) เก็บ 79 วัน

3.3.8.2.2.3 ฟิล์ม PVA-ไม้ฝาง (จำนวน 3 แผ่น) เก็บ 59 วัน

3.3.8.3 ทดสอบเสถียรภาพของฟิล์มที่เก็บไว้ที่มืด (Dark) อุณหภูมิ (Temp.) 35 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์ (RH) 66 %

เก็บฟิล์มไว้ในห่อพลาสติกสีดำป้องกันแสง (Dark) วางไว้ด้านหลังของผู้เย็น (35°C, RH 66%) ที่ช่วงเวลาเก็บต่างกัน

3.3.8.3.1 ทดสอบเสถียรภาพก่อนฉายรังสี

3.3.8.3.1.1 ฟิล์ม PVA-กระเจียบ (จำนวนฟิล์ม 3 แผ่น) เก็บ 98 วัน

3.3.8.3.1.2 ฟิล์ม PVA-ขบา (จำนวนฟิล์ม 3 แผ่น) เก็บ 83 วัน

3.3.8.3.1.3 ฟิล์ม PVA-ไม้ฝาง (จำนวนฟิล์ม 3 แผ่น) เก็บ 72 วัน

3.3.8.3.2 ทดสอบเสถียรภาพหลังฉายรังสี 30 kGy

3.3.8.3.2.1 ฟิล์ม PVA-กระเจียบ (จำนวนฟิล์ม 3 แผ่น) เก็บ 84 วัน

3.3.8.3.2.2 ฟิล์ม PVA-ขบา (จำนวนฟิล์ม 3 แผ่น) เก็บ 79 วัน

3.3.8.3.2.3 ฟิล์ม PVA-ไม้ฝาง (จำนวนฟิล์ม 3 แผ่น) เก็บ 59 วัน

3.3.8.4 การทดสอบเสถียรภาพของฟิล์มที่เก็บไว้ที่มืด (Dark) อุณหภูมิ (Temp.) 25 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์ (RH) 66 %

เก็บฟิล์มไว้ในกระปุกสีดำไม่มีแสงเข้า (Dark) ไว้ในตู้มีคีมอุณหภูมิห้อง (25°C, RH 66%) ในช่วงเวลาการเก็บแตกต่างกัน

3.3.8.4.1 ทดสอบเสถียรภาพก่อนฉายรังสี

3.3.8.4.1.1 ฟิล์ม PVA-กระเจียบ (จำนวน 3 แผ่น) เก็บ 75 วัน

3.3.8.4.1.2 ฟิล์ม PVA-ขบา (จำนวน 3 แผ่น) เก็บ 83 วัน

3.3.8.4.1.3 ฟิล์ม PVA-ไม้ฝาง (จำนวน 3 แผ่น) เก็บ 72 วัน

3.3.8.4.2 ทดสอบเสถียรภาพหลังฉายรังสี 30 kGy

3.3.8.4.2.1 ฟิล์ม PVA-กระเจียบ (จำนวน 3 แผ่น) เก็บ 18 วัน

3.3.8.4.2.2 ฟิล์ม PVA-ขบา (จำนวน 3 แผ่น) เก็บ 87 วัน

3.3.8.4.2.3 ฟิล์ม PVA-ไม้ฝาง (จำนวน 3 แผ่น) เก็บ 59 วัน

3.3.8.5 การทดสอบเสถียรภาพของฟิล์มที่เก็บไว้ที่แสงสว่าง (Day- light) อุณหภูมิ (temp.) 25 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์ (RH) 66 %

เก็บฟิล์มไว้ในกล่องแสงจากหลอดนีออนที่มีความเข้มแสงเท่ากับ 1002 lm/m^2 (Lux) และวางแผ่นฟิล์มอยู่ห่างจากหลอดนีออน 22 เซนติเมตร ในช่วงเวลาการเก็บแตกต่างกัน

3.3.8.5.1 ทดสอบเสถียรภาพก่อนฉายรังสี

3.3.8.5.1.1 ฟิล์ม PVA-กระเจียบ (จำนวน 3 แผ่น) เก็บ 75 วัน

3.3.8.5.1.2 ฟิล์ม PVA-ชบา (จำนวน 3 แผ่น) เก็บ 83 วัน

3.3.8.5.1.3 ฟิล์ม PVA-ไม้ฝาง (จำนวน 3 แผ่น) เก็บ 75 วัน

3.3.8.5.2 ทดสอบเสถียรภาพหลังฉายรังสี 30 kGy

3.3.8.5.2.1 ฟิล์ม PVA-กระเจียบ (จำนวน 3 แผ่น) เก็บ 18 วัน

3.3.8.5.2.2 ฟิล์ม PVA-ชบา (จำนวน 3 แผ่น) เก็บ 87 วัน

3.3.8.5.2.3 ฟิล์ม PVA-ไม้ฝาง (จำนวน 3 แผ่น) เก็บ 18 วัน

3.3.8.6 การทดสอบเสถียรภาพของฟิล์มที่เก็บไว้ที่มีแสงอุลตราไวโอเรด (UV-light) อุณหภูมิ (temp.) 25 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์ (RH) 66 %

เก็บแผ่นฟิล์มไว้ในกล่องแสงอุลตราไวโอเรด (UV-light) ที่มีความเข้มของแสงสีขาวยุเท่ากับ 25 lm/m^2 (Lux) และวางแผ่นฟิล์มอยู่ห่างจากหลอดนีออน 22 เซนติเมตร ที่ช่วงเวลาการเก็บแตกต่างกัน

3.3.8.6.1 ทดสอบเสถียรภาพก่อนฉายรังสี

3.3.8.6.1.1 ฟิล์ม PVA-กระเจียบ (จำนวน 3 แผ่น) เก็บ 75 วัน

3.3.8.6.1.2 ฟิล์ม PVA-ชบา (จำนวน 3 แผ่น) เก็บ 83 วัน

3.3.8.6.1.3 ฟิล์ม PVA-ไม้ฝาง (จำนวน 3 แผ่น) เก็บ 75 วัน

3.3.8.6.2 ทดสอบเสถียรภาพหลังฉายรังสี 30 kGy

3.3.8.6.2.1 ฟิล์ม PVA-กระเจียบ (จำนวน 3 แผ่น) เก็บ 18 วัน

3.3.8.6.2.2 ฟิล์ม PVA-ชบา (จำนวน 3 แผ่น) เก็บ 87 วัน

3.3.8.6.2.3 ฟิล์ม PVA-ไม้ฝาง (จำนวน 3 แผ่น) เก็บ 18 วัน