

รายการอ้างอิง

1. Dupont company. 2003. Welcome to DuPont.com [online], Available from: <http://www.dupont.com> (2003, January, 03).
2. Thakore, I.M. et al., 2001. "Studies on biodegradability, morphology and thermomechanical properties of LDPE/modified starch blends," Journal European Polymer 37: 151.
3. Thiebaud, S. et al., 1997. "Properties of Fatty-acid Esters of Starch and their blends with LDPE" Journal of Applied Polymer Science 65: 705.
4. Pimpan, V., Ratanarat, K., and Pongchawanakul, M., 2001. "Preliminary Study on Preparation of Biodegradable Plastic from Modified Cassava Starch," Journal of Scientific Research Chulalongkorn University 26 (2): 117.
5. Pimpan, V. et al., 2003. "Preliminary Study on Preparation of Environmental Friendly Material from Modified Glutinous Starch," J. Metals Materials and Minerals 12(2): 59.
6. สมพร รุ่งสัมพันธ์กุล และสุพิชญา ชื่นชนม์. 2545. ภาวะที่เหมาะสมในการดัดแปรแป้งข้าวเหนียวเพื่อใช้ในการเตรียมพลาสติกที่ย่อยสลายทางชีวภาพ, โครงการวิจัยระดับปริญญาตรี, ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
7. Scheins, J., 1985. Polymer Recycling. New York: John Wiley & Sons.
8. Mark, H.F. et al., 1985. Encyclopedia of Polymer Science and Engineering. New York: John Wiley & Sons.
9. ปิติพงษ์ เดชจากรกุล. 2543. การนำโปรตีนจากเศษหนังฟอกโครมที่สกัดโครเมียมออกโดยวิธีย่อยสลายด้วยเอนไซม์ และโดยวิธีการย่อยสลายด้วยแคลเซียมไฮดรอกไซด์ เพื่อการผลิตโปรตีนแบบผงและแบบแผ่น, โครงการวิจัยระดับปริญญาตรี, ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
10. บุญรัตน์ กิตติโสภากภรณ์ และนงนุช สุขสุพลศิริ. 2533. การสกัด Gelatin Edible จากหนังหมู, โครงการวิจัยระดับปริญญาตรี, ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
11. Considine, M.D., 1976. Van Nostrand's scientific encyclopedia. 5th edition. New York: Litton Educational Publishing,inc.

12. Carey. A.,F., 1992. Organic Chemistry. 2nd edition. USA: McGraw-Hill.
13. Kozlov, P.V., 1983. "The structure and properties of solid gelatin and the principle of their modification," Polymer 24: 651.
14. 2004. Gelatin properties [online], Available from:<http://www.Gelatin.co.za/gltln1.Html> (2004, January,10).
15. 2004. Welcome to Ramagel.com [online], Available from:<http://www.Ramagel.com/gel.html> (2004, January,10).
16. Ruckenstein, E. and Xu, G., 1993. "Polystyrene-Gelatin Composites Prepared via a Gel Pathway," Journal of Appiled Polymer Science 47: 1925.
17. Xu, G. and Ruckenstein, E., 1993. "Emulsion Pathway for Gelatin Cross-linking," Journal of Appiled Polymer Science 47: 1343.
18. ณัฐภรณ์ สุวรรณโณ. 2545. การเตรียมฟอ์มที่ย่อยสลายจากถุ่นองที่ไ้แล้วและเจลาทิน, วิทยานิพนธ์ปริญญาามหาบัณฑิต, ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย .
19. Djagmy, K.B.,Wang, Z.,and Xu, S., 2001. "Conformation Changes and Sane Functional Characteristics of Gelatin Emulsified with Fatty acid," Journal of Agriculture and Food Chemistry 49: 2987.
20. ปฐมพงศ์ อาษาคง และมัทธนา บรรลือศักดิ์. 2544. การเตรียมพลาสติกหุ้มไส้กรอกจากเจลาทิน, โครงการวิจัยระดับปริญญาตรี, ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
21. Dalev, P.G. et al., 2000. "Biodegradation of Chemically Modified Gelatin Films in Soil," Journal of Appiled Polymer Science 78: 1341.
22. วิรัช สัจจแพรวพันธ์ และ ดิเรก หุ่นสุวรรณ, (ม.ป.ป.). เคมี 4-5-6 ฉบับเอ็นทรานซ์. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ Science Center.
23. Pattison, E. S., 1968. Fatty Acid Today and Tomorrow. Fatty Acids and Their Industrial Applications. New York: Marcel Dekker , pp. 4-8.
24. 2004. Stearic-acid [online], Available from:<http://www.scitoys.com/ingredients/stearic-acid.html>. (2004, January,10).

25. Faith, W. L., Keyes D. B., and Clark, R. L., 1957. Industrial Chemicals. 2nd edition. New York: John Wiley and Sons, pp. 726-732.
26. Muckerheide, V.J., 1967. Industrial Production of Fatty Acids. Fatty Acids. 2nd edition. Part 4, New York: Interscience Publishers, pp. 2684-2688.
27. Shreve, R. N., 1956. The Chemical Process Industries. 2nd edition. New York: McGraw-Hill Book Company, Inc., pp. 616-620.
28. พิชัย ศานติยานนท์. 2517. การผลิตกรดสเตียริกจากไฮส്ടร์, วิทยานิพนธ์ปริญญา มหาบัณฑิต, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.
29. Markley, K. S., 1961. Salts of Fatty Acids. Fatty Acids. 2nd edition. Part 2, New York: Interscience Publishers, pp. 730-739.
30. Sonntag, N.O.V., 1967. Utilization of Fatty Acids and Derivatives. Fatty Acids. 2nd edition. Part 4, New York: Interscience Publishers, pp. 2704-2766.
31. Kirschenbaue, H.G., 1960. Fats and Oil. 2nd edition. New York: Reinhold Publishing Corporation, pp. 6-10, 15, 24-26, 41-61, 86-89, 107, 156-162, 180.
32. Potts, R.H. and Muckerheide, V.J., 1968. Production of Fatty Acids. Fatty Acids and Their Industrial Applications. New York: Marcel Dekker, pp. 21-45.
33. กรวัลดี รัตนะรัต และมัลลิกา พงษ์ชวณะกุล. 2543. การเตรียมพลาสติกจากแป้งที่ไม่ อิ่มตัว. โครงการวิจัยระดับปริญญาตรี, ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
34. อุดม กักผล, ไสภณ เริงสำราญ, และ อมร เพชรสม, 2540. อินทรีย์เคมี. พิมพ์ครั้งที่ 6 กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.



ภาคผนวก

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ภาคผนวก ก.

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมบัติด้านแรงดึง (Tensile Properties)

ข้อมูลการทดสอบสมบัติด้านแรงดึงของฟิล์มเจลลาตินดัดแปร

1. การหาภาวะความเป็นกรด-ด่างที่เหมาะสมกับการเตรียมฟิล์มเจลลาตินดัดแปร

ตารางที่ ก.1.1 ความทนแรงดึงของฟิล์มเจลลาตินบริสุทธิ์ และฟิล์มเจลลาตินดัดแปร ณ ภาวะความเป็นกรดต่างต่าง ๆ กัน

สูตร	ความทนแรงดึง (MPa)						
	1	2	3	4	5	Mean	SD
GStd	63.9	63.9	65.8	66.7	64.6	65.0	1.3
GM4.0	35.5	32.9	35.1	37.1	33.1	34.7	1.8
GM4.5	30.9	29.2	28.2	34.0	31.9	30.86	2.3
GM5.0	21.5	27.0	20.0	22.7	23.5	22.9	2.6
GM5.5	42.4	44.7	42.9	45.8	41.3	43.4	1.8

ตารางที่ ก.1.2 ความสามารถในการยึดดึง ณ จุดขาดของฟิล์มเจลลาตินบริสุทธิ์และฟิล์มเจลลาตินดัดแปร ณ ภาวะความเป็นกรดต่างต่าง ๆ กัน

สูตร	ความสามารถในการยึดดึง ณ จุดขาด (%)						
	1	2	3	4	5	Mean	SD
GStd	6.2	7.1	6.0	6.8	7.6	6.8	0.7
GM4.0	4.1	3.9	3.3	4.1	3.5	3.8	0.4
GM4.5	3.0	2.7	2.5	3.4	3.8	3.1	0.5
GM5.0	3.1	3.4	2.6	3.2	3.5	3.2	0.3
GM5.5	5.9	5.7	5.1	5.1	5.3	5.4	0.3

ตารางที่ ก.1.3 มอดูลัสยืดหยุ่นของฟิล์มเจลลาตินบริสุทธิ์และฟิล์มเจลลาตินดัดแปร ณ ภาวะความเป็นกรดต่าง ๆ กัน

สูตร	มอดูลัสยืดหยุ่น (MPa)						
	1	2	3	4	5	Mean	SD
GStd	1814.7	1778.2	1981.7	1596.8	1819.8	1798.3	137.2
GM4.0	1352.1	1369.2	1499.8	1598.4	1489.6	1461.8	101.9
GM4.5	1512.5	1341.9	1787.3	1424.0	1342.1	1481.5	184.8
GM5.0	1063.4	1623.4	1418.2	1149.0	1177.5	1286.3	229.8
GM5.5	1476.6	1519.8	1633.2	1628.5	1423.4	1536.3	92.8

2. การหาปริมาณกรดสเดียริกที่เหมาะสมในการเตรียมฟิล์มเจลลาตินดัดแปร

ตารางที่ ก.2.1 ความทนแรงดึงของฟิล์มเจลลาตินที่ดัดแปรโดยใช้ระยะเวลา 2 ชั่วโมง

กรดสเดียริก (%)	ความทนแรงดึง (MPa)						
	2 Hrs						
	1	2	3	4	5	Mean	SD
0	48.2	51.4	51.4	57.3	60.1	53.6	4.8
5	38.6	32.3	34.9	37.8	43.1	37.3	4.0
10	39.6	27.8	40.7	36.8	37.1	36.4	5.0
15	32.1	30.8	33.9	36.9	34.5	33.6	2.3
20	26.2	27.4	26.2	26.6	27.5	26.7	0.6
25	21.3	22.3	21.3	20.4	20.7	21.2	0.7
30	19.2	20.1	20.1	19.1	19.1	19.5	0.5
35	18.7	17.8	20.1	18	18.3	18.6	0.9
40	17	16.2	15.5	14.7	15.7	15.8	0.9

ตารางที่ ก.2.2 ความทนแรงดึงของฟิล์มเจลาตินที่ตัดแปรโดยใช้ระยะเวลา 4 ชั่วโมง

กรดสเดียริก (%)	ความทนแรงดึง (MPa)						
	4 Hrs						
	1	2	3	4	5	Mean	SD
0	68.5	61.1	69.2	61.7	67.5	65.6	3.8
5	36.7	42.5	44	44.7	43	42.2	3.18
10	44.6	31.3	34.9	37.4	43.5	38.3	5.6
15	38.6	28.3	34.9	35.8	38.1	35.1	4.1
20	35.6	30.3	29.3	36.3	33	32.9	3.1
25	30.9	27	27.8	27.5	28.8	28.4	1.5
30	26.1	27.3	26.4	26.7	30.3	27.4	1.7
35	22.3	24.6	24.1	25.9	18.9	24.1	0.3
40	17.9	14.8	18.5	16.7	16.7	16.9	1.4

ตารางที่ ก.2.3 ความทนแรงดึงของฟิล์มเจลาตินที่ตัดแปรโดยใช้ระยะเวลา 6 ชั่วโมง

กรดสเดียริก (%)	ความทนแรงดึง (MPa)						
	6 Hrs						
	1	2	3	4	5	Mean	SD
0	95.1	103.1	95.6	93.9	90.3	95.6	4.6
5	48.3	48.3	48.3	47.7	43.4	47.2	2.1
10	39.6	38	39.9	38.4	39.5	39.1	0.8
15	44.9	45	41.9	42.8	37.9	42.5	2.8
20	31.6	33.5	33	33.6	33.6	32.9	0.9
25	34.9	34	32.4	34.3	36.9	34.5	1.6
30	27.2	29.1	29.3	25.5	30.6	28.3	2
35	28	28.9	33	27.2	29	29.2	2.2
40	22.3	24.6	24.1	25.9	19.9	23.3	2.3

ตารางที่ ก.2.4 ความทนแรงดึงของฟิล์มเจลาตินที่ดัดแปรโดยใช้ระยะเวลา 8 ชั่วโมง

กรดสเตรริก (%)	ความทนแรงดึง (MPa)						
	8 Hrs						
	1	2	3	4	5	Mean	SD
0	105.1	94.1	98.7	94.5	97.6	98	4.4
5	60.9	65.3	61.6	51.9	63.5	60.6	5.1
10	60.7	66.3	60.6	55.9	60.5	60.8	3.6
15	60.7	60.8	61.2	56.8	60.9	60.0	1.8
20	48.3	52.4	51.4	61.3	63.1	55.3	6.5
25	46.1	41.7	47.3	46.2	38.9	44	3.6
30	37.7	31.3	33	37.5	41.6	36.2	4.1
35	37.7	32.7	32.9	35.2	32.1	34.1	2.3
40	32	30.8	31	29.1	34	31.4	1.7

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ ก.2.5 ความสามารถในการยึดติง ณ จุดขาดของฟิล์มเจลลาตินที่ตัดแปรโดยใช้
ระยะเวลา 2 ชั่วโมง

กรดสเตรียริก (%)	ความสามารถในการยึดติง ณ จุดขาด (%)						
	2 Hrs						
	1	2	3	4	5	Mean	SD
0	4	5.2	5.7	3.5	6.4	5	1.2
5	5.4	5.8	5.4	3.1	3	4.5	1.4
10	5.2	3.5	6.5	2.1	7.5	5	2.2
15	4.8	4.9	5.6	2.5	6.4	4.8	1.5
20	5.7	3.1	2.4	5.5	5.6	4.5	1.6
25	3.5	3.8	2.6	2.5	2.6	3	0.6
30	3.3	2.7	3.2	2.8	2.7	2.9	0.3
35	2.4	2.2	2.5	2.9	3	2.6	0.3
40	2.4	2	2.5	3.1	3.1	2.6	0.5

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ ก.2.6 ความสามารถในการยึดติด ณ จุดขาดของฟิล์มเจลลาตินที่ดัดแปรโดยใช้
ระยะเวลา 4 ชั่วโมง

กรดสเตียริก (%)	ความสามารถในการยึดติด ณ จุดขาด (%)						
	4 Hrs						
	1	2	3	4	5	Mean	SD
0	6.2	6.3	6.4	3.8	3.5	5.2	1.4
5	3.2	5.2	4.4	6.5	3.5	4.6	1.3
10	4.4	6.7	4.6	2	6	4.4	2
15	4.7	2.4	5.5	5.7	4.4	4.3	1.3
20	5.6	3.6	7	2.3	6.5	5	2
25	5.2	3.6	4.5	5.8	7.4	5.3	1.4
30	5.6	4.4	5	4	6.7	4.8	0.7
35	2.2	3.1	3.6	3.3	2.3	3	0.4
40	2.7	2.4	2.5	2.8	3.2	2.7	0.3

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ ก.2.7 ความสามารถในการยึดติด ณ จุดขาดของฟิล์มเจลลาตินที่ดัดแปรโดยใช้
ระยะเวลา 6 ชั่วโมง

กรดสเตียริก (%)	ความสามารถในการยึดติด ณ จุดขาด (%)						
	6 Hrs						
	1	2	3	4	5	Mean	SD
0	6.2	5.7	5.4	4.8	4.5	5.3	0.6
5	5.4	3.9	5.2	5.8	6.6	5.4	1
10	3.7	3	5	5.2	3	4	1.1
15	4.5	3.7	4.5	4.7	5.4	4.4	0.4
20	3.1	5.6	4.6	5.7	2.1	4.2	1.6
25	4.4	3.4	4.5	4.7	5.7	4.3	0.6
30	4.7	4.9	5.1	3.1	6.1	4.7	1
35	4.7	5.9	6.3	4.2	2.1	4.6	1.7
40	2.1	3.4	3.6	4.1	2.3	3.1	0.9

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ ก.2.8 ความสามารถในการยึดติด ณ จุดขาดของฟิล์มเจลลาตินที่ตัดแปรโดยใช้
ระยะเวลา 8 ชั่วโมง

กรดสเตรียริก (%)	ความสามารถในการยึดติด ณ จุดขาด (%)						
	8 Hrs						
	1	2	3	4	5	Mean	SD
0	6	5.6	5.4	4.8	5.5	5.5	0.4
5	6	5.8	6.3	4.9	4.4	5.4	0.7
10	6.1	5.9	6.4	4.6	3.4	5.2	1.2
15	6	5.9	5.4	4.6	4.4	5.2	0.7
20	3.8	4.7	3.7	5.7	5.9	4.8	1
25	4.1	4.1	5	7.2	4.5	4.9	1.3
30	4	4	5.2	5.2	4.5	4.5	0.6
35	2.1	5.6	4.3	4.4	4.4	4.2	1.3
40	3.3	3.7	3.6	4.4	2.5	3.5	0.7

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ ก.2.9 มอดุลัสยืดหยุ่นของฟิล์มเจลลาตินที่ตัดแปรโดยใช้ระยะเวลา 2 ชั่วโมง

กรดสเตรียริก (%)	มอดุลัสยืดหยุ่น (MPa)						
	2 Hrs						
	1	2	3	4	5	Mean	SD
0	2284	2021	2190	1989.8	2294.9	2155.9	143.7
5	1830.6	1501.8	1898.3	2012.9	2115.7	1882.1	233.8
10	1870.6	1761.8	1958.3	1762.9	1725.7	1802.1	96.3
15	1730.6	1801.8	1868.3	1812.9	1815.7	1824.6	49.3
20	1721.6	1721.8	1898.3	1812.9	1615.7	1762.1	106.6
25	1249	1704	1307.9	1491.4	1487.6	1498	179
30	1624.8	1448.2	1341.6	1391.2	1472.2	1456	107.4
35	1211.3	1210.3	1604	1579.7	1223.4	1404.3	206.6
40	1199.7	1535.2	1070.6	732.11	924.28	1268.5	302.5

ตารางที่ ก.2.10 มอดุลัสยืดหยุ่นของฟิล์มเจลลาตินที่ตัดแปรโดยใช้ระยะเวลา 4 ชั่วโมง

กรดสเตรียริก (%)	มอดุลัสยืดหยุ่น (MPa)						
	4 Hrs						
	1	2	3	4	5	Mean	SD
0	2455.8	2732.3	2719.3	2920.9	2733.4	2707.0	191.1
5	1909.7	1828.7	1862.1	1833.6	1899.4	1866.7	37
10	1599.1	1654.9	1954.7	1923.4	2104.4	1847.3	213.3
15	2152	2113	2280	1919.8	2274.5	2147.8	147.2
20	1599.1	1654.9	2054.7	1923.4	2014.4	1849.3	209.3
25	1749.5	1981.8	1777.4	1748.6	1645.9	1781	123.1
30	1739.4	1558.9	1414.2	1809.4	1878.1	1630.5	178.7
35	1659.6	1655.2	1772.7	1883.3	1525.1	1727	135.2
40	1126.9	1004.2	1654.6	1624.3	1835.7	1352.5	361.9

ตารางที่ ก.2.11 มอดุลัสยืดหยุ่นของฟิล์มเจลาตินที่ดัดแปรโดยใช้ระยะเวลา 6 ชั่วโมง

กรดสเตรียริก (%)	มอดุลัสยืดหยุ่น (MPa)						
	6 Hrs						
	1	2	3	4	5	Mean	SD
0	3157.3	3156.6	3141.8	3070.9	3095.6	3131.6	41.1
5	2315.7	1823	2100	1869.7	2211.4	2063.9	213.4
10	2122.7	1934	1832	1936.6	1711.5	1907.3	151.6
15	2299.8	2178.2	2089.9	2373.3	2752.1	2338.6	255.5
20	2325.2	1848.1	2290	1849.6	2122.5	2087.1	230.5
25	1306.7	1755.8	1362	1900.1	1703.5	1680.3	258.6
30	1719.4	1814.9	1816.7	1813.7	1914.4	1815.8	68.9
35	1406.3	1734.8	1362	1802.1	1713.5	1653.1	203.7
40	1811	1734.7	1800.6	1648.2	1402	1646.3	168.0

ตารางที่ ก.2.12 มอดุลัสยืดหยุ่นของฟิล์มเจลาตินที่ดัดแปรโดยใช้ระยะเวลา 8 ชั่วโมง

กรดสเตรียริก (%)	มอดุลัสยืดหยุ่น (MPa)						
	8 Hrs						
	1	2	3	4	5	Mean	SD
0	3312.5	4195.2	4116	4028	4246	3912.9	406.0
5	2290	2104.5	1910.3	2073.3	2007.7	2077.1	140.2
10	2290	2334.5	2120.3	2003.3	2147.7	2179.1	133.9
15	2590	2544.5	2520.3	2903.3	2947.7	2701.1	206.9
20	2282.6	2055.2	2097.9	2368.3	2812.2	2323.2	302.2
25	1756.6	1633.9	1488.7	1555.7	1710.3	1608.7	109.5
30	1700.7	1582.9	1688.5	1763.5	1759.1	1698.9	73.1
35	1771	1904.9	1830.3	1711.2	1498.9	1736.3	154.2
40	1400	1752	1241	1901.1	1613.5	1626.9	265.1



ภาคผนวก ข.

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดูดซึมความชื้น (Moisture absorption)

ข้อมูลการทดสอบการดูดซึมความชื้นของฟิล์มเจลาตินดัดแปร

1. การหาภาวะความเป็นกรด-ด่างที่เหมาะสมกับการเตรียมฟิล์มเจลาตินดัดแปร

ตารางที่ ข.1.1 การดูดซึมความชื้นของฟิล์มเจลาตินบริสุทธิ์และฟิล์มเจลาตินดัดแปร
ณ ภาวะความเป็นกรดต่าง ๆ กัน

สูตร	เปอร์เซ็นต์การดูดซึมความชื้น					
	1	2	3	4	Mean	SD
GStd	35.7	34.3	32.6	34.8	34.3	0.02
GM4.0	52.87	51.86	50.26	48.21	50.8	0.02
GM4.5	35.2	39.1	38.2	35.2	36.9	0.03
GM5.0	24.9	23.1	20.9	17.9	21.7	0.03
GM5.5	24.6	20.8	19.7	17.3	20.6	0.01

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. การหาปริมาณกรดสเตียริกที่เหมาะสมในการเตรียมฟิล์มเจลลาตินดัดแปร

ตารางที่ ข.2.1 การดูดซึมความชื้นของฟิล์มเจลลาตินบริสุทธิ์และฟิล์มเจลลาตินที่ดัดแปร โดยใช้ระยะเวลา 2 ชั่วโมง

กรดสเตียริก (%)	เปอร์เซ็นต์การดูดซึมความชื้น				
	2 Hrs				
	1	2	3	Mean	SD
0	36.6	36.5	34.8	35.96	1.01
5	36.2	35.1	34.1	35.13	1.05
10	34.5	34	33.9	34.1	0.32
15	33.4	33.3	33.1	33.27	0.15
20	32	32.7	31.5	32.1	1.05
25	30.5	31.2	29.1	30.26	1.06
30	31.3	29.6	29.9	30	0.95
35	28.6	27.5	29.3	28.46	0.90
40	28.4	28.5	29	28.63	0.32

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ ข.2.2 การดูดซึมความชื้นของฟิล์มเจลาตินบริสุทธิ์และฟิล์มเจลาตินที่ดัดแปร
โดยใช้ระยะเวลา 4 ชั่วโมง

กรดสเตรียริก (%)	เปอร์เซ็นต์การดูดซึมความชื้น				
	4 Hrs				
	1	2	3	Mean	SD
0	35.8	35.8	34	35.2	1.03
5	34.4	34.9	34.6	34.63	0.25
10	32	32.7	31.5	32.06	0.60
15	32.1	31	30.6	31.2	0.77
20	29.5	30	30.4	29.96	0.45
25	28.5	29.7	30	29.4	0.79
30	27.5	29.1	28.7	28.43	0.83
35	27.5	28.5	26.5	27.5	1
40	26.2	26.8	26.7	26.56	0.32

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ ข.2.3 การดูซึมความชื้นของฟิล์มเจลาตินบริสุทธิ์และฟิล์มเจลาตินที่ดัดแปร
โดยใช้ระยะเวลา 6 ชั่วโมง

กรดสเตรียริก (%)	เปอร์เซ็นต์การดูซึมความชื้น				
	6 Hrs				
	1	2	3	Mean	SD
0	35.9	34.9	35.4	35.4	0.5
5	31.8	30.2	31.2	31.06	0.80
10	29.4	29.5	26.4	28.43	1.76
15	26.7	25.2	24.8	25.6	1.00
20	24.6	24	25.2	24.6	0.6
25	24.3	25	23.8	24.36	0.60
30	22.4	21.7	22.1	22.2	0.52
35	22.5	22.6	21.8	22.3	0.43
40	20.9	22.7	21.2	21.6	0.96

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ ข.2.4 การดูดซึมความชื้นของฟิล์มเจลาตินบริสุทธิ์และฟิล์มเจลาตินที่ดัดแปร
โดยใช้ระยะเวลา 8 ชั่วโมง

กรดสเตรียริก (%)	เปอร์เซ็นต์การดูดซึมความชื้น				
	8 Hrs				
	1	2	3	Mean	SD
0	36.5	38.1	36.1	36.9	1.05
5	30.1	28.1	28.8	29	1.01
10	27.7	27.1	27.8	27.5	0.37
15	24.7	24.8	24.1	24.5	0.38
20	24.5	24.2	22.3	23.7	1.19
25	21.9	22.4	22.7	22.33	0.40
30	21	21.3	21.1	21.1	0.15
35	20.9	21.5	19.1	20.5	1.24
40	21.7	20.7	18.3	20.23	1.74

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ภาคผนวก ค.

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมบัติทางแสง (Optical Property)

ข้อมูลการทดสอบสมบัติทางแสงของฟิล์มเจลาตินดัดแปร

การหาปริมาณกรดสเตรียริกที่เหมาะสมในการเตรียมฟิล์มเจลาตินดัดแปร

ตารางที่ ค.1 ความขุ่นมัวของฟิล์มเจลาตินที่ดัดแปรโดยใช้ระยะเวลา 2 ชั่วโมง

กรดสเตรียริก (%)	ความขุ่นมัว				
	2 Hrs				
	1	2	3	Mean	SD
0	813.7	813.5	813.7	813.7	0.11
5	786.7	786.7	786.8	786.8	0.05
10	750.2	750.1	750.2	750.1	0.05
15	748.1	748.1	748.2	748.1	0.05
20	858.7	858.6	858.7	858.6	0.1
25	881.8	881.7	881.8	881.8	0.05
30	887	887.2	887.1	887	0.1
35	937.2	937.1	937.2	937.1	0.05
40	999.4	999.3	999.4	999.3	0.05

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ ค.2 ความขุ่นมัวของฟิล์มเจลาตินที่ตัดแปรโดยใช้ระยะเวลา 4 ชั่วโมง

กรดสเดียริก (%)	ความขุ่นมัว				
	4 Hrs				
	1	2	3	Mean	SD
0	814.7	814.8	814.7	814.7	0.05
5	783.8	783.7	783.8	783.7	0.05
10	739.6	739.5	739.6	739.5	0.05
15	725.9	725.8	725.9	725.8	0.05
20	829.9	829.8	829.9	829.9	0.05
25	885	885.1	885.1	885	0.05
30	886.9	887	886.9	886.9	0.05
35	917.5	917.5	917.6	917.5	0.05
40	1029.9	1029.8	1029.9	1029	0.05

ตารางที่ ค.3 ความขุ่นมัวของฟิล์มเจลาตินที่ตัดแปรโดยใช้ระยะเวลา 6 ชั่วโมง

กรดสเดียริก (%)	ความขุ่นมัว				
	6 Hrs				
	1	2	3	Mean	SD
0	814.1	814	814.1	814.0	0.05
5	776.1	776.2	776.1	776.1	0.05
10	705.9	705.8	705.8	705.8	0.05
15	715.6	715.5	715.6	715.5	0.05
20	815.1	815.2	815	815	0.05
25	842	842.1	842.1	842.2	0.05
30	869.9	869.8	869.9	869.9	0.05
35	817	817.1	817.1	817	0.05
40	867.7	867.7	867.8	867.7	0.05

ตารางที่ ค.4 ความขุ่นมัวของฟิล์มเจลาตินที่ดัดแปรโดยใช้ระยะเวลา 8 ชั่วโมง

กรดสเตรียริก (%)	ความขุ่นมัว				
	8Hrs				
	1	2	3	Mean	SD
0	816.1	816	816.1	816.0	0.05
5	774.3	774.2	774.3	774.2	0.05
10	689.5	689.6	689.5	689.5	0.05
15	688.8	688.8	688.7	688.8	0.05
20	816.1	816.2	816.1	816	0.05
25	843	843.1	843.2	843	0.1
30	849.4	849.3	849.4	849.3	0.05
35	818	818.1	818.1	818	0.1
40	903.9	903.9	903.7	903.8	0.05

ตารางที่ ค.5 ความเงาของฟิล์มเจลาตินที่ดัดแปรโดยใช้ระยะเวลา 2 ชั่วโมง

กรดสเตรียริก (%)	ความเงา				
	2 Hrs				
	1	2	3	Mean	SD
0	77	77.8	77	77.2	0.46
5	76.3	76.2	76.5	76.3	0.15
10	75.1	75	75.4	75.2	0.20
15	75.1	75.5	75.8	75.5	0.35
20	67.6	67.9	67.5	67.7	0.20
25	65.7	65.3	65.6	65.5	0.20
30	61.2	61.7	61.8	61.6	0.32
35	57.5	57.4	57.7	57.5	0.15
40	54.7	54.7	54.8	54.7	0.05

ตารางที่ ค.6 ความเงาของฟิล์มเจลาตินที่ตัดแปรโดยใช้ระยะเวลา 4 ชั่วโมง

กรดสเตียริก (%)	ความเงา				
	4 Hrs				
	1	2	3	Mean	SD
0	84.1	84.6	84.2	84.3	0.26
5	84.3	84.5	84.5	84.4	0.11
10	82.5	82.5	82.6	82.5	0.05
15	82.3	82.3	82.5	82.3	0.11
20	71.3	71.7	71.4	71.4	0.20
25	69.2	69.1	69.7	69.3	0.32
30	63	63.1	63.7	63.2	0.37
35	60.2	60.4	60.3	60.3	0.1
40	58.6	58.4	58.5	58.5	0.1

ตารางที่ ค.7 ความเงาของฟิล์มเจลาตินที่ตัดแปรโดยใช้ระยะเวลา 6 ชั่วโมง

กรดสเตียริก (%)	ความเงา				
	6 Hrs				
	1	2	3	Mean	SD
0	87.2	87	87.3	87.2	0.15
5	86.5	86.6	86.9	86.7	0.20
10	85.7	85.9	85.3	85.6	0.30
15	86.1	86.4	86	86.1	0.20
20	78.5	78.7	78.7	78.7	0.11
25	75.2	75.6	75.7	75.5	0.26
30	70.2	70.4	70.3	70.3	0.1
35	60.7	60.8	60.6	60.7	0.1
40	61.7	61.7	61.8	61.7	0.05

ตารางที่ ค.8 ความเงาของฟิล์มเจลาตินที่ตัดแปรโดยใช้ระยะเวลา 8 ชั่วโมง

กรดสเด็ยริก (%)	ความเงา				
	8 Hrs				
	1	2	3	Mean	SD
0	91	91.2	91.3	91.2	0.15
5	90.1	90.5	90.5	90.4	0.23
10	89.2	89.1	89.4	89.2	0.15
15	89.1	89.2	89.2	89.2	0.05
20	87	87.3	87.3	87.2	0.17
25	82.1	82.1	82.2	82.1	0.05
30	78.7	78.4	78.9	78.7	0.25
35	70.1	70.3	70.7	70.4	0.30
40	61.9	61	61.4	61.4	0.45

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ภาคผนวก ง.

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระยะเวลาการแห้งตัว (Drying time)

ข้อมูลการทดสอบระยะเวลาการแห้งตัวของฟิล์มเจลลาตินดัดแปร

การหาปริมาณกรดสเตรียริกที่เหมาะสมในการเตรียมฟิล์มเจลลาตินดัดแปร

ตารางที่ ง.1 ระยะเวลาการแห้งและได้ของฟิล์มเจลลาตินที่ดัดแปรโดยใช้ระยะเวลา 2 ชั่วโมง

กรดสเตรียริก (%)	การแห้งและได้ (นาทีก)				
	ระยะเวลาในการดัดแปร 2 Hrs				
	1	2	3	Mean	SD
0	45	40	35	40	5
5	255	260	250	255	5
10	260	265	255	260	5
15	265	260	270	265	5
20	320	325	315	320	5
25	350	355	345	350	5
30	350	345	355	350	5
35	380	385	375	380	5
40	400	395	405	400	5

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ ง.2 ระยะเวลาการแห้งและได้ของฟิล์มเจลาตินที่ตัดแปรโดยใช้ระยะเวลา 4 ชั่วโมง

กรดสเตรียริก (%)	การแห้งและได้ (นาท)				
	ระยะเวลาในการตัดแปร 4 Hrs				
	1	2	3	Mean	SD
0	35	40	30	35	5
5	170	175	165	170	5
10	175	170	180	175	5
15	180	185	175	180	5
20	280	275	285	280	5
25	300	295	305	300	5
30	320	325	315	320	5
35	350	355	345	350	5
40	380	385	375	380	5

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ ง.3 ระยะเวลาการแห้งและได้ของฟิล์มเจลาตินที่ตัดแปรโดยใช้ระยะเวลา 6 ชั่วโมง

กรดสเตรียริก (%)	การแห้งและได้ (นาทีก)				
	ระยะเวลาในการตัดแปร 6 Hrs				
	1	2	3	Mean	SD
0	35	30	25	30	5
5	85	80	75	80	5
10	90	85	95	90	5
15	95	90	100	95	5
20	240	245	235	240	5
25	280	285	275	280	5
30	290	295	285	290	5
35	350	355	345	350	5
40	370	375	365	370	5

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ ง.4 ระยะเวลาการแห้งและได้ของฟิล์มเจลาตินที่ตัดแปรโดยใช้ระยะเวลา 8 ชั่วโมง

กรดสเตรียริก (%)	การแห้งและได้ (นาทิจ)				
	ระยะเวลาในการตัดแปร 8 Hrs				
	1	2	3	Mean	SD
0	20	15	10	15	5
5	45	40	35	40	5
10	45	40	35	40	5
15	45	50	40	45	5
20	200	205	195	200	5
25	250	255	245	250	5
30	280	285	275	280	5
35	340	345	335	340	5
40	350	345	355	350	5

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ ง.5 ระยะเวลาการแห้งแข็งของฟิล์มเจลาตินตัดแปรโดยใช้ระยะเวลา 2 ชั่วโมง

กรดสเดียริก (%)	การแห้งแข็ง (ชั่วโมง)				
	ระยะเวลาในการตัดแปร 2 Hrs				
	1	2	3	Mean	SD
0	25	24.5	25.5	25	0.5
5	26	26.5	25.5	26	0.5
10	26.5	26	27	26.5	0.5
15	27	27.5	26.5	27	0.5
20	36	36.5	35.5	36	0.5
25	37	37.5	36.5	37	0.5
30	38	37.5	38.5	38	0.5
35	39	39.5	38.5	39	0.5
40	40	40.5	39.5	40	0.5

ตารางที่ ง.6 ระยะเวลาการแห้งแข็งของฟิล์มเจลาตินตัดแปรโดยใช้ระยะเวลา 4 ชั่วโมง

กรดสเดียริก (%)	การแห้งแข็ง (ชั่วโมง)				
	ระยะเวลาในการตัดแปร 4 Hrs				
	1	2	3	Mean	SD
0	24	24.5	23.5	24	0.5
5	25	25.5	24.5	25	0.5
10	25.5	26	25	25.5	0.5
15	26	26.5	25.5	26	0.5
20	36	36.5	35.5	36	0.5
25	36	36.5	35.5	36	0.5
30	37	37.5	36.5	37	0.5
35	39	39.5	38.5	39	0.5
40	39	39.5	38.5	39	0.5

ตารางที่ ง.7 ระยะเวลาการแห้งแข็งของฟิล์มเจลาตินตัดแปรโดยใช้ระยะเวลา 6 ชั่วโมง

กรดสเตรียริก (%)	การแห้งแข็ง (ชั่วโมง)				
	ระยะเวลาในการตัดแปร 6 Hrs				
	1	2	3	Mean	SD
0	23	23.5	22.5	23	0.5
5	25	25.5	24.5	25	0.5
10	24.5	25	24	24.5	0.5
15	25	24.5	25.5	25	0.5
20	34	34.5	33.5	34	0.5
25	34	34.5	33.5	34	0.5
30	37	37.5	36.5	37	0.5
35	37	37.5	36.5	37	0.5
40	38	37.5	38.5	38	0.5

ตารางที่ ง.8 ระยะเวลาการแห้งแข็งของฟิล์มเจลาตินตัดแปรโดยใช้ระยะเวลา 8 ชั่วโมง

กรดสเตรียริก (%)	การแห้งแข็ง (ชั่วโมง)				
	ระยะเวลาในการตัดแปร 8 Hrs				
	1	2	3	Mean	SD
0	22.5	22	21.5	22	0.5
5	23	23.5	22.5	23	0.5
10	23.5	23	24	23.5	0.5
15	24	24.5	23.5	24	0.5
20	33	33.5	32.5	33	0.5
25	34	33.5	34.5	34	0.5
30	36	36.5	35.5	36	0.5
35	36	36.5	35.5	36	0.5
40	38	38.5	37.5	38	0.5

ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นาย สุวัฒน์ชัย การเนตร์ เกิดวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2518 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2540 หลังจากนั้นได้เข้าทำงานกับบริษัทเอกชน เป็นระยะเวลา 5 ปี จึงได้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์และเทคโนโลยีสิ่งทอ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อภาคต้น ปีการศึกษา 2545 และ สำเร็จการศึกษาในภาคปลาย ปีการศึกษา 2546



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย