

## บทที่ 2

### ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแร่เฟลด์สปาร์และทฤษฎีเบื้องต้น

#### 2.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแร่เฟลด์สปาร์ ( สุจิตร พิตรากุล , 2534 )

เฟลด์สปาร์จัดเป็นแร่ประกอบหินที่อยู่ในกลุ่มแร่ซิลิเกตที่สำคัญในการจำแนกประเภทของหินอัคนี มีการจับตัวเป็นโครงสร้างชนิดเทคโทซิลิเกต ( Tectosilicates ) โดยโครงสร้างพื้นฐานของแร่ซิลิเกต ประกอบด้วย ซิลิกอน ( Si ) และออกซิเจน ( O ) ยึดติดกันด้วยพันธะโควาเลนต์-โคออร์ดิเนตที่แข็งแรง ทำให้ได้  $(\text{SiO}_4)^{4-}$  เป็นทรงปิรามิดประกอบด้วยสามเหลี่ยม 4 ด้าน ที่มีรูปร่างคงที่ เรียกว่า ซิลิกาเตตระฮีดรอน ( Silica Tetrahedron ) โดยมีออกซิเจนเป็นอะตอมขนาดใหญ่อยู่ตรงมุมปิรามิด ยึดติดกับซิลิกอนที่เป็นอะตอมขนาดเล็กอยู่ตรงกลางดังแสดงในรูปที่ 2.1




รูปที่ 2.1 โครงสร้างของซิลิกาในรูปแบบเตตระฮีดรอน

ซิลิกาเตตระฮีดรอนหรือเรียกสั้น ๆ ว่า เตตระฮีดรอน สามารถจะเกิดอยู่เดี่ยว ๆ หรือมีการเกาะเกี่ยวกันเป็นสาย เป็นวงกลม โดยที่มีอะตอมบางตัวอยู่ร่วมกันหรือมีธาตุอื่นเกาะเกี่ยวอยู่ด้วย ลักษณะเหล่านี้ทำให้เกิดโครงสร้างที่ยุกยักซับซ้อน

โครงสร้างเทคโทซิลิเกต ( ดูรูปที่ 2.1 ) เป็นโครงสร้างของแร่มีเตตระฮีดรอนยึดติดกัน 3 ทิศทาง แต่ละเตตระฮีดรอนใช้ออกซิเจนร่วมกัน 4 อะตอม อัตราส่วน Si : O เท่ากับ 1 : 2 โดยโครงสร้าง  $\text{SiO}_2$  มีประจุเป็นกลางจึงไม่มีหน่วยโครงสร้างอื่นมาแทรกได้ แร่ที่มีโครงสร้างแบบนี้จึงเสถียรที่สุด แต่อาจมีอะลูมิเนียมเข้ามาแทนที่ซิลิกอนได้เป็น  $(\text{Si, Al})\text{O}_2$  และเมื่อมีการแทนที่  $\text{Si}^{4+}$  ด้วย  $\text{Al}^{3+}$  แล้วประจุจะไม่เป็นกลาง จำเป็นต้องมีไอออนบวกอื่นมาแทนที่ด้วย

ตารางที่ 2.1 แสดงจำนวนโคออดิเนตของธาตุที่มีรัศมีไอออนใกล้เคียงกัน



รูปที่ 2.2 โครงสร้างของแบบเททโรฮีดริค

ตารางที่ 2.1 แสดงค่าจำนวนโคออร์ดิเนตของธาตุที่มีรัศมีไอออนใกล้เคียงกัน

แกน	จำนวนโคออร์ดิเนชัน	ไอออน ( x )	รัศมีไอออนิก ( นาโนเมตร)
z	4	Si <sup>4+</sup>	3.90
	4	Al <sup>3+</sup>	5.10
y	6	Al <sup>3+</sup>	5.10
	6	Fe <sup>3+</sup>	6.40
	6	Mg <sup>2+</sup>	6.60
	6	Ti <sup>4+</sup>	6.80
	6	Fe <sup>2+</sup>	7.40
x	8	Mn <sup>2+</sup>	8.00
	8	Na <sup>+</sup>	0.97
	8	Ca <sup>2+</sup>	9.90

จากตารางที่ 2.1 จะเห็นว่าจำนวนโคออร์ดิเนต 6 ของ Mg<sup>2+</sup>, Fe<sup>2+</sup>, Fe<sup>3+</sup>, Mn<sup>2+</sup>, Al<sup>3+</sup> และ Ti<sup>4+</sup> ที่มีรัศมีไอออนใกล้เคียงกัน หรือแตกต่างกันไม่เกินร้อยละ 15 มีโอกาสที่จะปรากฏการแทนที่

ไอออนิกในอะตอม ( Ionic Substitution ) เป็นผลึกผสมเนื้อเดียว ( Solid Solution ) และที่จำนวนประจุต่างกันซึ่งอาจทำให้เกิดการแทนที่ควบคู่ ( Coupled Substitution ) ได้

ประมาณที่ใหญ่เช่น ไอออนิก  $\text{Ca}^{2+}$ ,  $\text{Na}^+$  ซึ่งมีรัศมีไอออนิก 0.99, 0.97 อังสตรอม ( Angstrom, Å ) ตามลำดับ โดยทั่วไปจะมีจำนวนโคออร์ดิเนชันกับออกซิเจนเท่ากับ 8 ทั้งที่ขนาดของไอออนใกล้เคียงกัน แต่จำนวนประจุต่างกัน ทำให้เกิดการแทนที่ควบคู่ เช่น แร่เฟลด์สปาร์ เฟลด์สปาร์ ที่  $\text{Na}^+ + \text{Si}^{4+}$  ถูกแทนที่โดย  $\text{Ca}^{2+} + \text{Al}^{3+}$  เพื่อคงสถานะเป็นกลางทางไฟฟ้าของโครงสร้าง

ไอออนิกที่มีขนาดใหญ่สุดของโครงสร้างซิลิเกต เช่น K, Rb, Ba แอลคาไลเอิร์ท ( Alkali Earth ) ซึ่งไอออนเหล่านี้โดยทั่วไปไม่สามารถแทนที่กับ Na หรือ Ca ได้ เนื่องจากจำนวนโคออร์ดิเนชันสูง ทำให้การเกิดผลึกผสมเนื้อเดียวระหว่างไอออนิกเหล่านี้มีขีดจำกัด

โครงสร้างเททโรซิลิเกตมีอัตราส่วน Si : O จำนวน 1 : 2 สามารถแบ่งเป็นกลุ่มได้ดังนี้คือ

กลุ่มซิลิกา	( $\text{SiO}_2$ Group )
กลุ่มเฟลด์สปาร์	( Feldspar Group )
กลุ่มเฟลด์สปาร์ทอยด์	( Feldsparthoid Group )
อนุกรมสคาโปไลต์	( Scapolite Series )
กลุ่มซีโอไลต์	( Zeolite Group )


แร่เฟลด์สปาร์หรือหินฟันม้า หมายถึงกลุ่มแร่ประกอบหินที่มีส่วนประกอบของธาตุโพแทสเซียม โซเดียมและแคลเซียมซิลิเกตและพบบ่อยมี 3 ชนิดคือ

Microcline and Orthoclase	( $\text{KAlSi}_3\text{O}_8$ )
Albite	( $\text{NaAlSi}_3\text{O}_8$ )
Anorthite	( $\text{CaAl}_2\text{Si}_2\text{O}_8$ )

แร่เฟลด์สปาร์เป็นกลุ่มแร่ประกอบหินที่มีส่วนประกอบเป็นอะลูมิเนียมซิลิเกตของธาตุโพแทสเซียม โซเดียม และแคลเซียม ซึ่งสามารถจำแนกออกเป็นกลุ่มย่อย ( Subgroup ) หรือแบ่งออกเป็นแร่ชนิดต่าง ๆ ได้หลายชนิดด้วยกัน

## 2.2 ชนิดของแร่เฟลด์สปาร์ ( สุจิตร พิตรากุล , 2534 )

กลุ่มแร่เฟลด์สปาร์มีส่วนประกอบหลัก คือ อะลูมิเนียมซิลิเกต กับโพแทสเซียม โซเดียม และ แคลเซียม ซึ่งเกิดจากการแทนที่ของอะลูมินาในซิลิกอน ประมาณ 25% การสมมูลย์ของประจุทำให้มีประจุบวกของ  $K^+$ ,  $Na^+$ ,  $Ca^{2+}$  มาเกี่ยวข้อง องค์ประกอบของเฟลด์สปาร์จะประกอบด้วยโมเลกุลของออร์โทเคลส ( Orthoclase, Or ) –  $KAlSi_3O_8$ ; แอลไบต์ ( Albite, Ab ) –  $NaAlSi_3O_8$ ; อะนอร์ไทต์ ( Anorthite, An ) –  $CaAl_2Si_2O_8$  ชนิดแร่ของ  $KAlSi_3O_8$  กับ  $NaAlSi_3O_8$  เรียกว่า แอลคาไลเฟลด์สปาร์ ( Alkali Feldspar ) และชนิดแร่ของ  $NaAlSi_3O_8$  กับ  $CaAl_2Si_2O_8$  เรียกว่า แพลจิโอเคลสเฟลด์สปาร์ ( Plagioclase Feldspar ) โดยองค์ประกอบทางเคมีของแร่เฟลด์สปาร์เป็นระบบไตรภาค ( Ternary System ) แสดงดังรูปที่ 2.3



รูปที่ 2.3 การแบ่งแร่เฟลด์สปาร์โดยองค์ประกอบทางเคมีระบบไตรภาค

แร่เฟลด์สปาร์ทุกชนิดแสดงแนวแตกเรียบชัดเจน ( Good Cleavage ) ในสองทิศทางซึ่งทำมุม  $90^\circ$  หรือมากกว่า  $90^\circ$  เล็กน้อย ความแข็งประมาณ 6 ความถ่วงจำเพาะจาก 2.55 ถึง 2.76

ลักษณะของแร่เฟลด์สปาร์ไม่เพียงองค์ประกอบทางเคมีเท่านั้น ยังเกี่ยวข้องกับสภาวะโครงสร้าง ( Structure State ) ด้วย สภาวะโครงสร้างซึ่งหมายถึงการกระจายตัวของ Al และ Si ในโครงสร้างเตตระฮีดรอนของโครงสร้างเฟรมเวิร์คนี้ ( Framework Structure ) มีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิการตกผลึก และการเย็นตัวของแร่ด้วย โดยทั่วไปแร่เฟลด์สปาร์ซึ่งเย็นตัวลงรวดเร็วหลังจาก

ตกผลึกที่อุณหภูมิสูง แสดงถึงความไม่เป็นระเบียบ ( Disordered ) ของการกระจายตัวของ Al – Si ซึ่งเรียกว่าสถานะโครงสร้างสูง ( High Structure State ) หากมีการเย็นตัวอย่างช้า ๆ จากอุณหภูมิสูง หรือการตกผลึกที่อุณหภูมิต่ำ แสดงถึงการกระจายตัวที่เป็นระเบียบ ( Ordered ) ของ Al – Si เรียกว่าสถานะโครงสร้างต่ำ ( Low Structure State )

โครงสร้างแร่เฟลด์สปาร์คล้ายกับโครงสร้างอื่น ๆ ที่มีหลายรูปผลึก ( Polymorph ) ของซิลิกา (  $\text{SiO}_2$  ) โดยสามารถพิจารณาการยึดติดของพันธะ  $\text{SiO}_2$  ที่ร่วมกับ Al ภายในโครงสร้างเตตระฮีดรอน รวมทั้งไอออนของ  $\text{Na}^+$  ( หรือ  $\text{K}^+$ ,  $\text{Ca}^{2+}$  ) ในช่องว่างที่หาได้ ลำพังเพียงหนึ่ง  $\text{Si}^{4+}$  ( ต่อสูตรแร่เฟลด์สปาร์ ) ถูกแทนที่โดย  $\text{Al}^{3+}$  และโครงสร้างเตตระฮีดรอนสามารถเป็นกลางโดยการรวมประจุบวกของ  $\text{K}^+$  หรือ  $\text{Na}^+$  ในลักษณะคล้ายกันเมื่อ  $\text{Si}^{4+}$  สองจำนวนถูกแทนที่โดย  $\text{Al}^{3+}$  ประจุไฟฟ้าสถิต ( Electrostatic Charge ) ของโครงสร้าง สามารถสมดุลย์โดยประจุบวก 2 ( ดังเช่น ไอออนิก  $\text{Ca}^{2+}$  ) ดังกรณีของ Na (  $\text{AlSi}_3\text{O}_8$  ) เป็น Ca (  $\text{Al}_2\text{Si}_2\text{O}_8$  ) ในโครงสร้างแพลจีโอเคลส ปริมาณ  $\text{Al}^{3+}$  ในเตตระฮีดรอนแปรตามสัดส่วนของปริมาณ  $\text{Ca}^{2+}$  และ  $\text{Na}^+$  เพื่อคงความเป็นกลางทางไฟฟ้า หรือกล่าวได้ว่าเมื่อ  $\text{Ca}^{2+}$  เพิ่มขึ้น  $\text{Al}^{3+}$  ก็ต้องเพิ่มขึ้นด้วย

โครงสร้างแร่เฟลด์สปาร์ที่แสดงให้เห็นถึงรูปผลึกของ  $\text{KAlSi}_3\text{O}_8$  ที่อุณหภูมิสูง คือ ซานิดีน ( Sanidine ) ในโครงสร้างนี้การกระจายตัว Al – Si เป็นไปแบบไม่เป็นระเบียบอย่างแท้จริง ( Completely Disordered ) ซึ่งหมายถึงไอออน Al, Si กระจัดกระจายไม่เป็นระบบ ( Random )

โครงสร้างแร่ไมโครไคลน์ รูปผลึกของ  $\text{KAlSi}_3\text{O}_8$  อีกชนิดหนึ่งที่อุณหภูมิต่ำมีรูปผลึกสามแกนเอียง ( Triclinic Crystal ) มีการกระจายตัวของ Al – Si มีระเบียบสมบูรณ์ ( Completely Ordered ) ที่เรียกว่า ไมโครไคลน์อุณหภูมิต่ำ หรือไมโครไคลน์สูงสุด ( Low Temperature or Maximum Microcline ) คำว่าสูงสุด หมายถึง รูปผลึกสามแกนเอียงที่เป็นผลจาก Al – Si มีระเบียบสมบูรณ์นั่นเอง

แร่ออร์โทเคลสเป็นรูปผลึกชนิดหนึ่งของ  $\text{KAlSi}_3\text{O}_8$  ซึ่งการกระจายตัวของ Al – Si อยู่ระหว่างการไม่เป็นระเบียบของซานิดีนกับการเป็นระเบียบของไมโครไคลน์ โดยมันตกผลึกที่อุณหภูมิปานกลาง โดยความแตกต่างของโพแทสเซียมเฟลด์สปาร์ชนิด ซานิดีน ออร์โทเคลส และไมโครไคลน์ มีบรรทัดฐานของขนาดหน่วยเซลล์ และพารามิเตอร์ทางแสง ( Optical Parameter ) เช่น มุม 2V มุมจุดมืดสูงสุด ( Maximum Extinction Angle ) ซึ่งทั่วไปมักใช้คำว่า ออร์โทเคลส และไมโครไคลน์ ร่วมกัน

โครงสร้างของแร่กลุ่มแพลจีโอเคลสมีลักษณะคล้ายกันมากกับของแร่ไมโครไคลน์ สมาชิกตัวสุดท้ายของโซ่เตียมเฟลด์สปาร์ คือ แอลไบต์ รูปผลึกสามแกนเอียง ซึ่งเป็น Low Albite Form แสดงการเป็นระเบียบอย่างสูงของการกระจายตัว Al – Si และ High Albite Form ซึ่งมีความไม่เป็นระเบียบอย่างสูงของ Al – Si ที่เป็นรูปผลึกหนึ่งแกนเอียงที่เรียกว่า โมนาลไบต์ ( Monalbite ) สมาชิก

ท้ายสุดของแคลเซียมเฟลด์สปาร์ คือ อะนอร์ไทต์รูปผลึกโทรคลีนิต การคงตัวของรูปแบบต่าง ๆ ของ แพลซิโอเคลสเฟลด์สปาร์

กลุ่มแร่แอลคาไลเฟลด์สปาร์ ( $\text{NaAlSi}_3\text{O}_8 - \text{KAlSi}_3\text{O}_8$ ) แสดงถึงผลึกผสมเนื้อเดียวอย่างสมบูรณ์ (Complete Solid Solution) ที่อุณหภูมิสูงเท่านั้นเช่น แร่ชานิติน - High Albite คงตัวที่อุณหภูมิสูง แต่ที่อุณหภูมิต่ำจะแยกเป็น 2 สภาวะ เป็น Low Albite และ ไมโครโคลนที่คงตัวกว่า ซึ่งจะพิจารณาเห็นได้ว่าช่วงองค์ประกอบของ Low Albite และไมโครโคลนมีเพียงเล็กน้อย กรณีเป็นแร่เฟลด์สปาร์เนื้อเดียว (Homogeneous Feldspar) ขององค์ประกอบ  $\text{Or}_{50}\text{Ab}_{50}$  ซึ่งไอออน  $\text{Na}^+$  และ  $\text{K}^+$  กระจัดกระจายไม่เป็นระเบียบ เมื่อเย็นตัวลงอย่างช้า ๆ การแยกตัวของไอออน  $\text{Na}^+$ ,  $\text{K}^+$  จะมีผลของขนาดต่อโครงสร้างที่รอบข้างเป็นสำคัญ  $\text{Na}^+$  จะแพร่กระจายสู่บริเวณ Na-rich และ  $\text{K}^+$  จะแยกตัวตัวในช่อง K-rich ของโครงสร้าง การแยกตัวนี้ก่อให้เกิดชั้นบาง (Thin Layer or Lamellae) ในผลึกโต (Crystal Host) ของโพแทสเซียมเฟลด์สปาร์ ทำให้เกิดแร่หลายชนิดที่อยู่ร่วมกัน (Intergrowth) แสดงลักษณะเนื้อ (Texture) ที่เรียกว่า เพอร์ไทต์ (Perthite) และเป็นผลทำให้เกิดผลึกผสมเนื้อแยก (Exsolution) ในกลุ่มแอลคาไลเฟลด์สปาร์ การวางตัวของผลึกผสมเนื้อแยกขนานกันอย่างคร่าว ๆ เมื่อแร่อายุร่วมกันมองเห็นด้วยตาเปล่า ขนาด 100 - 1,000 ไมครอน เรียกว่า มาโครเพอร์ไทต์ (Macropertite) ที่ขนาด 5 - 100 ไมครอน ซึ่งมองด้วยกล้องจุลทรรศน์ เรียกว่า ไมโครเพอร์ไทต์ (Micropertite) หากที่ตรวจได้โดยใช้รังสีเอกซ์ หมายถึง คริปโตเพอร์ไทต์ (Cryptopertite) ที่ขนาด 15 อังสตรอม ถึง 5 ไมครอน ในกรณีที่แร่ผลึกโต (Host) เป็นแพลซิโอเคลสเฟลด์สปาร์และชั้นบางเป็น  $\text{KAlSi}_3\text{O}_8$  ซึ่งเรียกว่า แอนติเพอร์ไทต์ (Antipertite)

กลุ่มแร่แพลซิโอเคลสเฟลด์สปาร์ ( $\text{NaAlSi}_3\text{O}_8 - \text{CaAl}_2\text{Si}_2\text{O}_8$ ) มีอุณหภูมิเป็นสิ่งสำคัญของการเกิดผลึกผสมเนื้อเดียว (Solid Solution) สูตรทั่วไปของแร่เฟลด์สปาร์กลุ่มนี้เป็น  $\text{Na}_{1-x}\text{Ca}_x\text{Si}_{3-x}\text{Al}_x\text{O}_8$  ซึ่ง x มีค่าช่วง 0-1 โดยทั่วไปมักใช้สัดส่วนของ Ab และ An ที่อยู่ร่วมกันในการแสดงชนิดแร่ ซึ่งเป็นพารามิเตอร์ที่หาได้จากกล้องจุลทรรศน์ เช่น มุมจุดมืดสูงสุด (Maximum Extinction Angle) ความถ่วงจำเพาะ ดัชนีหักเห แสดงการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมีของแพลซิโอเคลสเฟลด์สปาร์

เนื้อ (Texture) ของผลึกผสมเนื้อแยก (Exsolution Texture) มี 3 ชนิด ไม่สามารถมองด้วยตาเปล่าอาจตรวจวัดโดยการเกิดสีเหลือบ (Iridescence) เช่น Peristerite Intergrowth มีสัดส่วนร้อยละของ An อยู่ 2-15 % Boggild Intergrowth มีสัดส่วนร้อยละของ An อยู่ 47-58 % และ Huttenlocher Intergrowth มีสัดส่วนร้อยละของ An อยู่ 60-85 %

โดยการจัดข้างล่างนี้คือ สำหรับแร่เฟลด์สปาร์ที่สำคัญที่เราพบในการทดลองคือหมู่  
โพแทสเซียมเฟลด์สปาร์ และ โซเดียมเฟลด์สปาร์ (โซดาเฟลด์สปาร์)

### 2.2.1 โพแทสเซียมเฟลด์สปาร์ ( Potash Feldspar ( $KAlSi_3O_8$ ) )

2.2.1.1 ไมโครไคลน์ ( Microcline –  $KAlSi_3O_8$  ) ผลึกอยู่ในระบบสามแกนเอียง ผลึกแฝดสามัญได้แก่แบบ Carlsbad Twins และ Pericline Twins ซึ่งดูในกล้องจุลทรรศน์ ลักษณะคล้ายลายผ้าขาวม้าถ้าเกิดแทรก สลับกับควอตซ์ในหิน เพกมาไทต์ เรียก หินการฟีก แกรนิต ( Graphic Granite ) ถ้าเกิดมีแอลไบต์แทรกสลับเป็นริ้ว ๆ เล็ก ๆ อันเป็นลักษณะของผลึกผสมเนื้อแยก ( Exsolution ) เรียก หินเพอร์ไทต์ ( Perthite ) มีแร่ปกติสีขาว หรือสีเหลืองอ่อน มีบ้างเป็นสีชมพูแดงอ่อนหรือสีเขียวไมโครไคลน์ชนิดมีสีเขียวมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะเมซอนสโตน ( Amazonstone ) แร่นี้เป็นแร่หลักที่สำคัญในหินอัคนีต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหินแกรนิต และหินไซอิไนต์ซึ่งตกผลึกและเย็นตัวอย่างช้า ๆ ภายใต้พื้นโลก นอกจากนี้ยังพบในหินทราย อาร์โคส ( Arkose ) และหินกรวดมน ( Conglomerate ) หินแปรพบมาในหินไนส์ และเป็นแร่หลักในหินเพกมาไทต์

2.2.1.2 ออร์โทเคลส ( Orthoclase –  $KAlSi_3O_8$  ) ผลึกอยู่ในระบบหนึ่งแกนเอียง (2/m) รูปผลึกมักเป็นแท่นสั้น ๆ และผลึกแฝดคล้ายไมโครไคลน์ แข็ง 6 ความถ่วงจำเพาะ 2.57 วาวแบบแก้ว สีแรมักมีสี ขาว เทา หรือ แดงเรื่อ มีบ้างเป็นสี เหลืองอ่อน หรือสีเขียว สีผงขาวเป็นแร่หลักในหินแกรนิต หินแกรโนไดออไรต์ และหินไซอิไนต์ ที่เป็นตัวตกผลึก ก่อนข้างเร็วที่ระดับลึกปานกลาง ชนิดที่โปร่งแสงและไม่มีสี เรียกอะดูลาเรีย ( Adularia ) ซึ่งมักพบเป็นผลึกแฝงเทียมรูปออร์โทโรบิค เกิดในสายแร่อุณหภูมิต่ำ แทรกบนหินไนส์ และหินซิลส์ ถ้ามีคุณสมบัติ เล่นสีได้แบบโอพอล เรียก Moonstone หรือ พลอยมุกดาหาร

2.2.1.3 ซานิติน ( ( K, Na )  $AlSi_3O_8$  ) ผลึกอยู่ในระบบหนึ่งแกนเอียง รูปผลึกมักพบเป็นรูปแบน ๆ และโปร่งใส ไม่มีสี ความถ่วงจำเพาะ 2.56 - 2.62 แต่ตรวจให้แน่ชัดด้วยตาเปล่าไม่ได้นอกจากใช้คาคะเนเอา แร่นี้มักพบเป็นแร่ดอก ( Phenocryst ) ในหินอัคนีพุ เช่น หินแร่โอไลต์ และหินแทงโคต์ จัดเป็นแร่แอลคาไลเฟลด์สปาร์ ที่ตกผลึก ณ อุณหภูมิสูง และเย็นตัวอย่างรวดเร็ว ตามลักษณะการตกผลึกของหินอัคนีพุ

## 2.2.2 โซเดียมเฟลด์สปาร์ ( โซดาเฟลด์สปาร์ ; Soda – Lime Feldspars or Plagioclase Feldspars ( Na<Ca) (AL,Si ) AlSi<sub>3</sub>O<sub>8</sub> )

แร่กลุ่มนี้มีโครงสร้างผลึกเหมือนกัน คือ ผลึกอยู่ในระบบสามแกนเอียง แต่มีองค์ประกอบของโซดา ( Na<sub>2</sub>O ) และไลม์ ( CaO ) เป็นสัดส่วนต่าง ๆ กัน ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ลำดับ ตามความสัมพันธ์กันของจำนวนแอลไบต์และอะนอร์ไทต์ ตามตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 แสดงถึงความสัมพันธ์กันของจำนวนแอลไบต์และอะนอร์ไทต์

Plagioclase Feldspars	แอลไบต์	อะนอร์ไทต์
แอลไบต์ ( Albite )	100-90%	0-10%
โอลิโกเคลส ( Oligoclase )	90-70%	10-30%
แอนดีซีน ( Andesine )	70-50%	30-50%
แลบราคอไรต์ ( Labradorite )	50-30%	50-70%
ไบโทว์ไนต์ ( Bytownite )	30-10%	70-90%
อะนอร์ไทต์ ( Anorthite )	10-0%	90-100%

เฟลด์สปาร์ชนิดที่นำมาใช้ประโยชน์ได้อยู่ในช่วง ออร์โทเคลส - ไมโครไคลน์ - เพอร์ไทต์ - แอลไบต์ - โอลิโกเคลส - เพอร์ไทต์ ( Perthite ) เป็นชื่อของผลึกผสมเนื้อแยก ( Exolution ) ระหว่าง โฟแทช เฟลด์สปาร์ กับแอลไบต์

คุณสมบัติ ทางกายภาพทั่วไป มีแนวแตก 2 ทิศ ตั้งฉากกัน( โดยประมาณ ) มีความยาวแบบแก้ว ความแข็ง 6-6.5 ความถ่วงจำเพาะ 2.56-2.70 อาจจะมีสีต่างๆ เช่น สีขาว สีเทา เหลือง ชมพู ถึงแดงอิฐ ( สีเขียวหรือสีน้ำเงินแต่หายาก ) ขึ้นอยู่กับสารมลทินที่ปะปนอยู่และมีจุดหลอมตัวอยู่ในช่วง 1,100-1,522 °ซ ซึ่งเปลี่ยนแปลงตามส่วนประกอบทางเคมีของแร่

2.2.2.1 แอลไบต์ ( Albite ) อาจจัดเป็นแร่ในอนุกรมแร่แอลคาไล เฟลด์สปาร์ด้วย และมักเกิดร่วมกันเสมอ พบมากใน หินแกรนิต หินไซอีไนต์ หินไรโอไรต์ หินแทร์โคต์ หินแกมาไทต์ ชนิดที่เล่นสีได้คล้ายโอพอล เรียก Moonstone



- 2.2.2.2 **โอลิโกเคลส ( Oligoclase )** เป็นแร่หลักในหินแกรนิตไดออไรต์ และหินมอนไซต์ บางแห่งมีมลทินฮีมาไทต์ อยู่ภายใน สีเหลือง มีประกายระยิบระยับภายในเนื้อแร่ เรียก Aventurine หรือ Sunstone
- 2.2.2.3 **แอนดีซีน ( Andisine )** มักพบเป็นแร่หลักเฉพาะหินแอนดีไซต์ และหินไดออไรต์
- 2.2.2.4 **แลบราดอไรต์ ( Labradorite )** เป็นแร่หลักในกลุ่มหินแกบโบร และหินบะซอลต์ เฟลด์สปาร์ ชนิดนี้เล่นสีได้สวยงามที่สุด
- 2.2.2.5 **ไบทาวน์ไนต์ ( Bytownite )** เป็นแร่หายากพบเฉพาะในหินแกบโบร
- 2.2.2.6 **อะนอไรต์ ( Anorthite )** แร่หายาก พบในบล็อกรหินที่เป็นภูเขาไฟระเบิด และในบริเวณแปรสัณฐานของหินปูนเนื้อผลึก

### 2.3 การกำเนิดและชนิดของแหล่งแร่เฟลด์สปาร์ (สุจิตร พิตรากุล , 2534 )

แร่เฟลด์สปาร์เป็นแร่ประกอบหินที่สำคัญพบทั่วไปในหินอัคนี หินแปร แต่ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจได้จากสายแร่ของน้ำแร่ร้อน ในสายเพกมาไทต์ ( Pegmatite ) นอกจากนี้แล้วยังมีการผลิตเฟลด์สปาร์จากส่วนที่เป็นกราฟิกแกรนิต ( Graphic Granite ) หินแกรนิตสีขาว ( Leucocratic Granite ) หินแอพลิต ( Aplite ) และหิน

สายเพกมาไทต์ที่มีความสัมพันธ์กับหินอัคนีมักจะเกิดในตัวหินแกรนิตเองหรือบริเวณรอบๆ หินแกรนิต ขนาด รูปร่าง และทิศทางของสายเพกมาไทต์ขึ้นอยู่กับรอยแตกในหินแกรนิตหรือหินข้างเคียง การใช้แร่เฟลด์สปาร์ชนิดใดขึ้นอยู่กับส่วนประกอบของหินหนืด ( Magma ) สายเพกมาไทต์ที่มีความสัมพันธ์กับหินแปรจะพบในพื้นที่ที่มีการแปรสภาพ ( Metamorphism ) สูง ในประเทศไทยพบสายเพกมาไทต์แทรกอยู่ในหินแกรนิต หินไนส์ และหินชีสต์ เป็นส่วนใหญ่ เฟลด์สปาร์ในสายเพกมาไทต์เกิดร่วม Quartz , Biotite , Muscovite , Tourmaline , Beryl และ Garnet

**กราฟิกแกรนิต** เป็นเพกมาไทต์ที่มีควอทซ์และแอลคาไลเฟลด์สปาร์ยึดประสานกัน

**หินแอพลิต** เป็นหินอัคนีเนื้อละเอียดเกิดเป็นสายมีส่วนประกอบเช่นเดียวกับหินแกรนิต มีแร่หลักคือ ควอทซ์และแอลคาไลเฟลด์สปาร์

**หินแกรนิตสีขาว** เป็นหินอัคนีที่มีแร่หลักคือ แอลคาไลเฟลด์สปาร์และควอทซ์ สำหรับเพลจีโอเคลสเกิดร่วมด้วยในปริมาณไม่มากนัก แร่สีดำที่มีธาตุเหล็กและแมกนีเซียมเป็นส่วนประกอบสำคัญเกิดร่วมกันน้อยมาก มักพบเกิดตามรอยของแนวหินอัคนีมวลไพศาล ( Massive Igneous Rock )

**หินเฟลด์สปาร์** เป็นหินอัคนีที่มีแร่หลักคือ แพลจิโอเคลสและควอartz เนื้อหินพบทั้งส่วนที่มีเนื้อละเอียดจนถึงเนื้อหยาบ พบทั้งผลึกขนาดเดียวจนถึงพวกที่มีผลึกสองขนาด หรือเนื้อดอก ในบางบริเวณพบส่วนที่แสดงริ้วรอยขนานในเนื้อหิน นอกจากนี้แล้วแหล่งแร่เฟลด์สปาร์ยังมีการกำเนิดได้อีกหลายชนิด แต่ในประเทศไทยยังไม่พบเป็นแหล่งที่มีคุณค่าในเชิงพาณิชย์ดังนี้คือ

**เนฟลินไซอีนิต (Nepheline Syenite)** เป็นหินอัคนีระดับลึก ประกอบด้วยผลึกขนาดหยาบของแอลคาไลเฟลด์สปาร์ และแร่ที่มีส่วนประกอบของแอลคาไลกับเหล็กและแมกนีเซียม ไม่มีควอartz ถูกนำมาใช้แทนเฟลด์สปาร์ในอุตสาหกรรมแก้ว และเซรามิก เพราะมีอุณหภูมิสูง ซิลิกาต่ำ

**โฟโนไลต์ (Phonolite)** เป็นหินอัคนีที่มีส่วนประกอบเหมือนกันกับเนฟลินไซอีนิต มีแร่ออร์โทเคลส หรือซานิตินเป็นแร่หลัก

**ทรายเฟลด์สปาร์ (Feldspathic Sand)** ประกอบด้วยเฟลด์สปาร์และควอartz

#### 2.4 ศักยภาพแร่ (Mineral Potential) (สุจิตร พิตรากุล , 2534 )

แหล่งแร่ Feldspar มีความสัมพันธ์กับหินอัคนี (Igneous Rock) โดยเฉพาะหินแกรนิต สำหรับประเทศไทยมีการกำเนิด 3 ชนิด คือ สายเพกมาไทต์ หินเฟลด์สปาร์ หินแกรนิตสีชาว

**2.4.1 สายเพกมาไทต์** เป็นสายของหินอัคนีผลึกหยาบมักเกิดร่วมกับหินอัคนีระดับลึก (Plutonic Rock) ที่มีขนาดผลึกเล็กกว่า และเกิดในระยะหลังของการเกิดหินอัคนีระดับลึก จะพบเป็นสายแทรกผ่านหินอัคนีระดับลึกและหินข้างเคียงตามแนวรอยแตก ในสายเพกมาไทต์จะให้เฟลด์สปาร์ชนิดแอลคาไลเฟลด์สปาร์มากกว่าแพลจิโอเคลสเฟลด์สปาร์ ดังนั้นจึงมีปริมาณร้อยละของ  $K_2O$  ในเนื้อแร่ค่อนข้างสูง ถ้ามีปริมาณร้อยละของ  $K_2O$  มากกว่า 10 จึงเป็นแหล่งแร่ชนิดโพแทชเฟลด์สปาร์ แต่ถ้ามีปริมาณร้อยละของ  $K_2O$  ใกล้เคียงกันกับ  $Na_2O$  จะเป็นแหล่งแร่เฟลด์สปาร์กะเทยซึ่งอาจจะพัฒนาให้เป็นโพแทชเฟลด์สปาร์ได้โดยการลอยแร่

**2.4.2 หินเฟลด์สปาร์** เป็นหินแกรนิตที่มีเฟลด์สปาร์และควอartzเป็นส่วนประกอบสำคัญ เฟลด์สปาร์ที่พบจะเป็นแพลจิโอเคลสเฟลด์สปาร์มากกว่าแอลคาไลเฟลด์สปาร์ ดังนั้นจึงมีปริมาณร้อยละของ  $Na_2O$  สูงกว่า  $K_2O$  ถ้าปริมาณร้อยละของ  $Na_2O$  มากกว่า 7 จัดอยู่ในประเภทโซดาเฟลด์สปาร์ หากปริมาณร้อยละของ  $Na_2O$  ใกล้เคียงกันกับ  $K_2O$  จะเป็นแหล่งเฟลด์สปาร์กะเทย

2.4.3 หินแกรนิตสีขาวย ประกอบด้วยแคลซิโอเคลสเฟลด์สปาร์ แอลคาไลเฟลด์สปาร์ ควอร์ตซ์และแร่ประกอบหินอื่นๆ แร่สีด้าที่มีธาตุเหล็กและแมกนีเซียมเป็นส่วนประกอบสำคัญเกิดร่วมด้วยน้อยมาก มักพบตามขอบของแนวเทือกเขาแกรนิต โดยแทรกเข้ามาในระยะหลัง หินแกรนิตสีขาวยจะให้ปริมาณร้อยละของ  $K_2O$  ใกล้เคียงกันกับ  $Na_2O$  จะเป็นแหล่งเฟลด์สปาร์กะเทย

## 2.5 ประโยชน์ของแร่เฟลด์สปาร์ ( สุจิตร์ พิตรากุล , 2534 )

แร่เฟลด์สปาร์จัดเป็นแร่เศรษฐกิจที่ใช้กันมากในอุตสาหกรรมการทำเซรามิก และการผลิตแก้ว โดยมีบรรทัดฐานของส่วนประกอบทางเคมีเป็นหลักและมีการใช้คุณสมบัติทางกายภาพโดยตรงบ้าง

ทางอุตสาหกรรมเซรามิก ใช้เป็นส่วนผสมของเนื้อดินปั้น ( Body ) และทำงานเคลือบ ( Glaze ) ส่วนผสมขึ้นกับประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ต่างกัน เช่น กระเบื้องปูพื้น ปูนฉาบ ประมาณ 5-10% เอิร์ทเธนแวร์ ( Earthenware ) ประมาณ 10-15% พอร์เซเลน ( Porcelain ) ประมาณ 25-30% และในน้ำเคลือบประมาณ 40-55% โดยแร่เฟลด์สปาร์ทำหน้าที่เป็นฟลักซ์ ( Flux ) เพื่อลดจุดหลอมตัวของส่วนผสม และกลายเป็นแก้ว ( ขณะส่วนผสมอื่นยังเป็นของแข็งอยู่ ) ซึ่งจะแพร่กระจายเชื่อมส่วนประกอบอื่น ๆ เข้าด้วยกัน โดยมีอุณหภูมิของการเผาที่กำหนดไว้สำหรับความแข็งแรง และความหนาแน่นของผลิตภัณฑ์ตามแต่ละกรรมวิธี การควบคุมคุณภาพของแร่เฟลด์สปาร์จึงมักขึ้นกับประเภทของแต่ละผลิตภัณฑ์มักอาศัยองค์ประกอบทางเคมีเป็นหลัก ซึ่งมีหลายวิธี ดังนี้

วิธีแรกกำหนดเป็นอัตราส่วนหรือผลรวมของ  $K_2O$  กับ  $Na_2O$  วิธีที่สองจำกัดปริมาณร้อยละของ  $SiO_2$ ,  $Al_2O_3$ ,  $CaO$  และ  $Fe_2O_3$  วิธีที่ 3 กำหนดเป็นปริมาณร้อยละขั้นต่ำสุดของ  $K_2O$ ,  $Na_2O$ ,  $Al_2O_3$  และ  $Fe_2O_3$

นอกจากนั้น ก็พิจารณาผลวิเคราะห์ของสัดส่วนแร่ที่อยู่ร่วมกันรูปร่างและการกระจายตัวของขนาดเม็ดแร่ โดยมีการทดสอบที่ใช้กันแพร่หลายประกอบกับข้อกำหนด คือ การทดสอบการเผา รูปกรวย ( Cone Firing Test ) ที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส ซึ่งแสดงผลของการหลอมตัว ความเปราะเหนียว สี และสิ่งเจือปนที่มีอยู่ โซดาเฟลด์สปาร์ควรมี  $Na_2O$  ตั้งแต่ 8-10 % ขึ้นไป และ โฟแทชเฟลด์สปาร์มี  $K_2O$  ตั้งแต่ 10% ขึ้นไป ในการทำเครื่องเคลือบดินเผาสีขาวหรือทำแก้วใส ปริมาณ  $Fe_2O_3$  ในแร่ต้องไม่เกิน 0.1% สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีสีปริมาณ  $Fe_2O_3$  ในแร่อาจมีได้ถึง 0.5 % ในส่วนผสมของผลิตภัณฑ์อาจช่วยฟอกสี ที่เกิดจากสารเหล็กที่มีอยู่ให้จางลงได้ ส่วนปริมาณสารอินทรีย์และสารระเหยได้อื่น ๆ หาได้จากค่าน้ำหนักที่หายไปเมื่อเผา ( Loss on Ignition )

ทางอุตสาหกรรมผลิตแก้ว โดยที่เฟลด์สปาร์เป็นวัตถุดิบที่ให้อะลูมินา และแอลคาไล โดยอะลูมินาช่วยทำให้แก้วที่ได้มีความเหนียว ทนทานต่อแรงกระแทกทนต่อความร้อน ความกดดันและทนต่อกรดหรือด่างสูง ส่วนแอลคาไลช่วยในลักษณะการคงตัวของรูปทรงที่สามารถจัดทำเป็นรูปร่างต่าง ๆ ได้ และจุดหลอมตัวต่ำลงเช่นกัน การควบคุมคุณภาพเน้นที่สัดส่วนร้อยละของ  $Al_2O_3$  ไม่ต่ำกว่า 18.5 และค่าต่ำสุดของร้อยละ  $Fe_2O_3$  และ/หรือ  $TiO_2$  รวมทั้งการกระจายตัวขนาดและรูปร่าง เป็นต้น

การนำเอาเฟลด์สปาร์ไปใช้ประโยชน์ด้านใดขึ้นอยู่กับคุณสมบัติทางเคมี และทางกายภาพ เป็นสำคัญ คุณสมบัติที่จัดว่าสำคัญมี 2 ประการ คือ

### 2.5.1 จุดหลอมตัวต่ำ

เมื่อเทียบกับสารประกอบที่ใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิกส์ อื่น ๆ ผงเฟลด์สปาร์ที่ผสมอยู่จะทำหน้าที่คล้ายเชื้อถลุง ( Flux ) คือจะหลอมเฝ้มตัวเป็นแก้วภายในเนื้อเซรามิกส์ ทำให้ผลิตภัณฑ์มีเนื้อที่แข็งแกร่ง คุณสมบัตินี้ได้จากธาตุ แอลคาไล คือ โพแทส ( $K_2O$ ) และ โซดา ( $Na_2O$ ) ที่มีอยู่ในแร่ ทำให้เฟลด์สปาร์เป็นวัตถุดิบที่สำคัญ ในการผลิตเครื่องถ้วยชาม เครื่องเคลือบดินเผา กระเบื้องต่าง ๆ เครื่องสุขภัณฑ์ ลูกถ้วยไฟฟ้า ตลอดจนเครื่องเคลือบโลหะ ประมาณว่าตัวแผ่นกระเบื้องหรือถ้วยชามจะใช้เฟลด์สปาร์ร้อยละ 10-50 ของส่วนผสมและใช้ทำน้ำยาเคลือบประมาณร้อยละ 30-50

โซดา เฟลด์สปาร์ มีจุดหลอมตัวต่ำจึงนิยมใช้ทำแก้ว และมีความหนืดตัวน้อยกว่า โพแทส เฟลด์สปาร์ ด้วยขณะหลอมละลายอาจทำให้ตัวเครื่องเคลือบดินเผารูปร่างเปลี่ยนไปจากเดิมได้ น้ำยาเคลือบและตัวเครื่องเคลือบชนิดทนความร้อนสูง จึงควรใช้โพแทส เฟลด์สปาร์ มากกว่า ตารางที่ 2.3 แสดงส่วนประกอบทางเคมีของแร่เฟลด์สปาร์ในไทยและต่างประเทศ

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 2.3 แสดงส่วนประกอบทางเคมีของแร่เฟลด์สปาร์ในไทยเทียบกับนอร์เวย์และฟินแลนด์

ส่วนประกอบ	โพแทสเซียมเฟลด์สปาร์		โซดาเฟลด์สปาร์		
	ต.ท้องฟ้า อ. บ้านตาก จ.ตาก	นอร์เวย์	ต.น้ำดิบ อ. บ้านตาก จ.ตาก	นอร์เวย์	ฟินแลนด์
SiO <sub>2</sub>	65.00	65.40	70.20	69.20	67.50
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	18.60	18.70	17.81	18.70	18.50
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.31	0.06	0.06	0.11	0.10
CaO	1.00	0.51	0.11	1.82	0.56
MgO	0.08	-	0.22	-	-
Na <sub>2</sub> O	3.80	3.36	8.80	7.20	5.00
K <sub>2</sub> O	10.00	11.00	0.16	2.80	8.20
TiO <sub>2</sub>	-	-	0.26	-	-
Loss on Ignition	0.19	0.29	1.33	0.19	N.A.

\*ที่มา: คู่มือการซื้อขายแร่ , กรมทรัพยากรธรณี , 2517

#### หมายเหตุ

- เฟลด์สปาร์ของประเทศนอร์เวย์ ชนิดโพแทสเซียมเฟลด์สปาร์ ใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิกส์ ชนิดโซดาเฟลด์สปาร์ ใช้ในอุตสาหกรรมแก้ว

- เฟลด์สปาร์ของประเทศฟินแลนด์ รู้จักกันทั่วไปคือ FFF ใช้ในอุตสาหกรรมแก้ว

#### 2.5.2 ส่วนประกอบของแร่ที่เป็นอลูมินา (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)

อลูมินานั้นเมื่อหลอมตัวกับแก้ว อลูมินาสามารถเข้าไปแทนที่ซิลิกอนในสาร SiO<sub>2</sub> ได้คุณสมบัตินี้ทำให้ผลิตภัณฑ์ มีความเหนียวทนทานต่อสารกรกะทบกระแทก ความกดดัน ความร้อนเฉียบพลัน ( Thermal Shock ) ทนต่อการกัดต่างได้สูง นอกจากนี้ยังทำให้อยู่ตัวไม่กลายเป็นผลึกแร่ขณะเย็นตัว ดังนั้นจึงสามารถจัดเป็นรูปร่างเครื่องอัตโนมัติ ผลิตภัณฑ์แก้วดังกล่าว ได้แก่ ขวดน้ำอัดลม แก้วทไฟ กระจกหน้าต่างรถยนต์ เครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการเฟลด์สปาร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมแก้วจะต้องมีปริมาณของอะลูมินา (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 17 และใช้ได้ทั้งโพแทสเซียม และโซดาเฟลด์สปาร์

## 2.6 แหล่งแร่และการทำเหมืองแร่ ( สุจิตร์ พิตรากุล , 2541 )

แม้ว่าเฟลด์สปาร์เป็นแร่ประกอบหินที่พบทั่วไป แต่ที่เกิดเป็นผลึกใหญ่และมีปริมาณมากพอที่จะผลิตได้นั้นมีไม่มากนัก ที่สำคัญเกิดในสายหินเพกมาไทต์ ( Pegmatite Vein) ซึ่งตามปกติมีแร่อื่น ๆ ประปนอยู่ อาทิ เช่น ควอตซ์และไมกา มีบ้างที่ได้จากแหล่งหินแกรนิต หรือ หินไนส์

แหล่งเฟลด์สปาร์เป็นแหล่งเล็ก ๆ และคุณภาพสินแร่ แตกต่างกันไปตามแหล่งต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง และการประเมินคุณค่าของแหล่งแร่กระทำได้อย่างยาก แหล่งที่ผลิตปัจจุบันเกือบทั้งหมดใช้แรงงานคนและตัดด้วยมือ ประเทศที่มีค่าแรงงานสูง ๆ แทบจะไม่มีโอกาสเปิดเหมืองเลย

ประเทศไทยแหล่งเฟลด์สปาร์พบอยู่ในหินแกรนิต หินเพกมาไทต์ และหินไนส์ ทุกแห่งแหล่งผลิตสำคัญพบในหินเพกมาไทต์ ที่จังหวัดราชบุรี เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน กาญจนบุรี อุทัยธานี และตาก

สำหรับแหล่งแร่เฟลด์สปาร์ของเหมืองพาแคท อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เป็นแหล่งแร่ที่เกิดอยู่ในหินอัคนี (Igneous Rock) ซึ่งมีการเกิดแบบ Pegmatite Vein ซึ่งในพื้นที่จะมีสายแร่อยู่ประมาณ 8-10 สาย มีทิศทางการวางตัวในแนว N - NW ส่วนใหญ่สายแร่จะมีความกว้างโดยเฉลี่ยประมาณ 5-10 เมตร ความยาวตามแนว Strike ประมาณ 200 - 250 เมตร ความลึกโดยเฉลี่ยประมาณ 150 เมตร และมีปริมาณแร่สำรอง 500,000 เมตริกตันจากสายแร่ Pegmatite Vein ที่พบส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยแร่หลักๆ คือ โปแตชเฟลด์สปาร์ และโซเดียมเฟลด์สปาร์ ในอัตราส่วน 1:1 ที่จัดอยู่ในหมู่แร่ที่เรียกว่าเฟลด์สปาร์กะเทย ส่วนเพื่อนแร่ (Associate Mineral) ได้แก่แร่ทัวร์มาลีน แร่การ์เนต และพวกกากแร่ (Gangue Minerals) ได้แก่แร่ควอตซ์ และพวกไมกา เช่นแร่มีส์โคไวท์ และไบโอไทต์

กรรมวิธีการผลิตแร่จากเหมืองพาแคท นั้นทำการเจาะระเบิดและจากนั้นใช้รถตัก ตักแร่เข้ามากองไว้เป็นกลุ่มกลุ่ม จากนั้นใช้คนงานเอาค้อนเหล็กเข้าทุบและตัดด้วยมือ โดยเฉพาะแร่เฟลด์สปาร์ มักจะมีเปอร์เซ็นต์ของแร่ไม่คงที่ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพความชำนาญของคนงานที่ตัดแร่นั้น ปัญหาในการซื้อขายแร่ จึงเกิดตามขึ้นมาอยู่ตลอดจากกรรมวิธีการผลิต และจากลักษณะของแหล่งแร่ ดังกล่าวแล้วนั้น แร่ที่เก็บได้และตัดไปสู่กระบวนการขายนั้น จึงได้ไปเพียงส่วนน้อยเท่านั้น จากปริมาณของแร่ที่ขุดมาทั้งหมด

## 2.7 คุณสมบัติทั่วไปของกลุ่มแร่เฟลด์สปาร์และแร่ที่อยู่ร่วมกัน ( กรมทรัพยากรธรณี, 2514 )

แร่เฟลด์สปาร์ทุกชนิดมีคุณสมบัติคล้ายคลึงกัน ดังนี้

แนวแตกเรียบ (Cleavage)	: 2 ทิศทาง ทำมุมฉาก หรือมากกว่าเล็กน้อย
ความแข็ง (Mohs' Scale of Hardness)	: 6.0 - 6.5
รอยแตก (Fracture)	: ไม่เรียบ (Uneven)
ความถ่วงจำเพาะ (Specific Gravity)	: 2.55 - 2.76 ของแอลคาไล ถึง แพลจีโอเคลส
ดัชนีหักเหของแสง (Refractive Index)	: ออร์โทเคลส 1.518 - 1.526
	ไมโครไคลน์ 1.522 - 1.530
	แอลไบต์ 1.527 - 1.538
	อะนอร์ไทต์ 1.577 - 1.590
สี (Color)	: หลายสี เช่น ขาว, เทา, น้ำตาล, ชมพู, เหลือง, เขียว ขึ้นกับธาตุเจือปน
สีผง (Streak)	: สีขาว
ความวาว (Luster)	: คล้ายแก้ว ถึงคล้ายมุก (Vitreous to Pearly)
ความเหนียว (Tenacity)	: เปราะ (Brittle)
จุดหลอมตัว (Melting Point)	: อุณหภูมิ 1,110 - 1,532 องศาเซลเซียส
ระดับการให้แสงผ่าน (Degree of Transparent)	: โปร่งแสง ถึงโปร่งใส ของออร์โทเคลส และ ไมโครไคลน์ แอลไบต์ถึงกึ่งโปร่งใส
การติดแม่เหล็ก	: ไม่ติดแม่เหล็ก
การนำไฟฟ้า	: ไม่นำไฟฟ้า
การเปียกน้ำ (Wet ability)	: จัดอยู่กลุ่มแร่ซิลิเกตที่มีการเปียกน้ำได้ดีเช่นเดียวกับ แร่ควอตซ์

คุณสมบัติบางประการของแร่เฟลด์สปาร์และแร่ที่อยู่ร่วมกันแสดงไว้ในตารางที่ 2.4

## ตารางที่ 2.4 คุณสมบัติบางประการของแร่เฟลด์สปาร์และแร่ที่อยู่ร่วมกัน

ชนิดแร่	ความถ่วงจำเพาะ	การติดแม่เหล็ก	การนำไฟฟ้า
การ์เนต	3.4 – 4.3	ค่อนข้างแรง	ไม่
ฮอร์นเบลน	3.1 – 3.3	อย่างอ่อน	ไม่
ทัวร์มาลีน	2.9 – 3.2	อย่างอ่อน	ไม่
ไบโอไทต์	3.0 – 3.1	อย่างอ่อน	ไม่
มัสโคไวต์	2.88 – 3.0	อย่างอ่อนมาก	ไม่
เบอริล	2.7 – 2.8	อย่างอ่อน	ไม่
ไพไรต์	5.0	อย่างอ่อนมาก	ไม่
ควอทซ์	2.7	ไม่	ไม่
เฟลด์สปาร์	2.55 – 2.76	ไม่	ไม่

\*ที่มา : SME Mineral Processing Handbook ,1985

### 2.8 การจัดกลุ่มแร่ตระกูลซิลิเกตสำหรับการลอยแร่ของ Patek ( R M Manser , 1975 )

การลอยแร่ของคุณสมบัติที่ใช้นี้ทั้งแร่ เฟลด์สปาร์และแร่ควอทซ์ต่างก็เป็นแร่ในระบบ Framework Silicate ด้วยกันทั้งสิ้น ซึ่งการลอยแร่ในระบบ Framework Silicate ที่ปฏิบัติกันมานั้น มีทั้งการใช้ Anionic Collector และ Cationic Collector ซึ่งมีการใช้หลักพิจารณาของคุณสมบัติ การต้องกัน สัมผัสกัน หรือการแตะกัน ( Consistent Properties ) ซึ่งการใช้ Anionic Collector ทำ การทดสอบการลอยแร่กลุ่ม Framework Silicate พบว่าลอยแร่ในกลุ่มนี้ไม่ขึ้น ทว่าการทดสอบการ ลอยแร่กลุ่ม Framework Silicate โดยการใช้ Cationic Collector นั้นพบว่าได้ผลการทดลองที่ ประเมินได้ว่า ดีไปจนถึงดีเยี่ยม ในบริเวณกว้างตามค่าของ pH เมื่อทำการวัดค่า โดยผลกระทบของ Fluoride ion ที่เบาบางก็ตามสำหรับแร่กลุ่มนี้ นับว่ามีผลต่อผิวแร่ของมัน

ความสามารถในการลอยแร่ ( Floatability ) ในแร่ตระกูลซิลิเกต ได้มีการศึกษากันมานาน อย่างยาวนาน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1934 ( พ.ศ. 2477 ) โดย Patek เขาได้ทำการทดลองเกี่ยวกับมุมสัมผัส (Contact Angle) ระหว่างแร่ซิลิเกตหลายๆ ชนิด และสารละลาย Na-Oleate 500 มิลลิกรัมต่อลิตร ด้วยกันกับ Pine Oil และ เขาได้แสดงให้เห็นถึงการจำแนกเป็นลำดับกับความสามารถในการลอยแร่ แสดงตามตารางที่ 2.5



ตารางที่ 2.5 ความสัมพันธ์ระหว่างแร่วิถีเกิด กับ ความสามารถในการลอยแร่ในสภาวะเป็นกลางของ Patek (1934 )

Type of Minerals	Contact Angle(°)	Structure	Group	O:Si Ratio	Anionic Flotation Order
Zircon	56	Orthosilicate	SiO <sub>4</sub>	4	1
Almandite	54	Orthosilicate	SiO <sub>4</sub>	4	3
Epidote	53	Orthosilicate	Si <sub>2</sub> O <sub>6</sub> SiO <sub>4</sub>	3.75	7
Titanite	52	Orthosilicate	SiO <sub>4</sub>	4	9
Cyanite	51	Orthosilicate	SiO <sub>4</sub>	4	6
Topaz	50	Orthosilicate	SiO <sub>4</sub>	4	4
Olivine	50	Orthosilicate	SiO <sub>4</sub>	4	5
Rhodonite	49	Pyroxene	Si <sub>2</sub> O <sub>6</sub>	3	10
Augite	48	Pyroxene	Si <sub>2</sub> O <sub>6</sub>	3	11
Anorthite	48	Frameworksilicate	SiO <sub>2</sub>	2	12
<b>Tourmaline</b>	<b>47</b>	<b>Ringsilicate</b>	<b>Si<sub>6</sub>O<sub>18</sub></b>	<b>3</b>	<b>2</b>
Spodumene	45	Pyroxene	Si <sub>2</sub> O <sub>6</sub>	3	13
Tremolite	43	Amphibole	Si <sub>8</sub> O <sub>22</sub>	2.75	8
Labradorite	43	Frameworksilicate	SiO <sub>2</sub>	2	15
<b>Biotite</b>	<b>34</b>	<b>Sheetsilicate</b>	<b>Si<sub>4</sub>O<sub>11</sub></b>	<b>2.75</b>	<b>14</b>
<b>Muscovite</b>	<b>31</b>	<b>Sheetsilicate</b>	<b>Si<sub>4</sub>O<sub>11</sub></b>	<b>2.75</b>	<b>16</b>
<b>Albite</b>	<b>30</b>	<b>Frameworksilicate</b>	<b>SiO<sub>2</sub></b>	<b>2</b>	<b>18</b>
Nephelite	23	Frameworksilicate	SiO <sub>2</sub>	2	17
<b>Quartz</b>	<b>21</b>	<b>Frameworksilicate</b>	<b>SiO<sub>2</sub></b>	<b>2</b>	<b>20</b>
<b>Orthoclase</b>	<b>20</b>	<b>Frameworksilicate</b>	<b>SiO<sub>2</sub></b>	<b>2</b>	<b>19</b>

\*ที่มา : Handbook of Silicate , Flotation, RM Manser ,1975

2.9 ปัจจัยของไอออนโลหะซึ่งมีผลต่อการคัดเลือกของแร่เฟลด์สปาร์และควอทซ์ ( F.S. Kilavuz & O.Y.Gulsoy , 2000)

ได้มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกันนี้ของ F.S. Kilavuz & O.Y.Gulsoy ได้ทำการศึกษาถึงเรื่องของการลอยแร่โดยใช้ไอออนโลหะเพื่อการปรับสภาพผิวแร่เฟลด์สปาร์และผิวแร่ควอทซ์ โดยเนื้อหากล่าวถึงว่าแร่ที่ได้มาโดยมีส่วนประกอบดังตารางที่ 2.6

ตารางที่ 2.6 แสดงชนิดและปริมาณของธาตุต่างๆในแร่ป้อนที่ใช้ในการทดลองของF.S.Kilavuz & O.Y.Gulsoy

ชนิด	ปริมาณ(%)
SiO <sub>2</sub>	75.37
Al <sub>2</sub> O	13.60
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.02
MgO	0.12
CaO	0.61
Na <sub>2</sub> O	2.50
K <sub>2</sub> O	7.51
TiO <sub>2</sub>	0.04
K.K.	0.23

ใช้ตัวแปรควบคุมคือ ขนาดของอนุภาค ตั้งแต่ -300+25 ไมครอน ใช้ Na-Oleate เป็นน้ำยาเคลือบผิวแร่ปริมาณที่ใช้ 30กรัมต่อตันแร่ป้อน MIBC เป็นน้ำยาเคลือบฟอง 2-3 หยด ใช้ความเร็วรอบมอเตอร์ในการลอยแร่ที่ 1,680 รอบต่อนาที ใช้ Pulp Density at Conditioning 55 % ใช้ Pulp Density at Flotation 40%

และในส่วนของตัวแปรที่ใช้เพื่อแปรผันใช้ในการทดลองคือ pH ที่ 3 , 7.6 ( ภาวะเป็นกลาง) 8.5 , 9.5 โดยใช้ปริมาณของ Lead(II) Nitrate ที่ความเข้มข้น 100, 300 , 500 , 750 กรัมต่อตันแร่ป้อน ใช้ปริมาณของ Na-Oleate ที่ความปริมาณ 1000, 2000 , 3000 กรัมต่อตันแร่ป้อน ใช้เวลาในการผสมสารปรับสภาพผิว 1 , 10 นาที ใช้เวลาในการผสมสารเคลือบผิว 3 , 10 นาที และยังใช้

ไอออนโลหะอื่นๆอีกนอกเหนือไปจากการใช้ Lead(II) Nitrate เพื่อทดลองการปรับสภาพผิวแร่ด้วย โดยใช้  $\text{AlCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$  ,  $\text{BaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$  และ  $\text{MgCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

โดยผลการทดลองทั้งหมดในครั้งนี้นำสรุปได้ว่า

ในครั้งนั้นการแยกเฟลด์สปาร์จากควอทซ์โดย สารปรับสภาพผิว Lead(II) Nitrate เป็นสารปรับสภาพผิวที่ให้ผลดีที่สุด โดยสารปรับสภาพผิว Lead(II) Nitrate 300 กรัมต่อตันแร่ป้อน และสารเคลือบผิว Na-Oleate ที่ 2000 กรัมต่อตันแร่ป้อน เวลาในการผสมแร่กับสารปรับสภาพผิวใช้เวลา 1 นาทีและเวลาในการผสมแร่กับสารเคลือบผิวใช้เวลา 3 นาที จะทำให้การแยกแร่ได้ผลดีที่สุด

ปัจจัยที่ดีต่อมาก็คือภาวะที่ดีที่สุดเป็นภาวะที่มีค่า pH ที่ 7.6 ซึ่งมันสามารถกล่าวได้ว่า เป็นผลที่ดีที่สุดในการทดลอง คือน้ำหนักที่ลอยได้เป็น 54.27 % น้ำหนักส่วนที่จมเป็น 45.73 % ปริมาณ  $\% \text{K}_2\text{O}$  ส่วนที่ลอยได้มีค่า 10.42 %  $\% \text{Na}_2\text{O}$  ส่วนที่ลอยมีค่า 2.69 % และ  $\% \text{K}_2\text{O}$  ส่วนที่จมมีค่า 4.06 %  $\% \text{Na}_2\text{O}$  ส่วนที่จมมีค่า 2.30 % นั้นย่อมแสดงว่าการลอยแร่ด้วยวิธีดังกล่าวจะสามารถลอยแร่ไปแตชเฟลด์สปาร์ได้ดีกว่าโซเดียมเฟลด์สปาร์ หรือกล่าวได้ว่าไอออนโลหะ  $\text{Pb}^{2+}$  นั้นมีผลต่อการคัดเลือกแร่ไปแตชเฟลด์สปาร์นั่นเอง

## 2.10 วิธีการลอยแร่เฟลด์สปาร์ในโรงงานอุตสาหกรรมกรณีศึกษาบริษัท เซอมาส จ.ตาก (สถาพร อารีย์กุล , 2542)


โรงลอยแร่เฟลด์สปาร์ของบริษัทเซอมาส จำกัด ตั้งอยู่ จังหวัดตาก ในเขต อำเภอบ้านตาก ห่างออกมาจากตัวอำเภอประมาณ 2 กิโลเมตร ดำเนินงานโดยบริษัท เซอมาส มีพื้นที่ประมาณ 60 – 70 ไร่ โดยมีเหมืองเป็นของบริษัท แร่ที่ทำการผลิต เฟลด์สปาร์ ( $6\% \text{Na}_2\text{O}$  ,  $5\% \text{K}_2\text{O}$ ) สิ่งที่ปนมากับวัตถุดิบ ได้แก่ ควอทซ์ ไมก้า ทัวร์มาลีน การ์เน็ต และดินเป็นต้น และได้นำเอาวิธีการลอยแร่ในกรณีนี้มาเป็นผลการศึกษาอุตสาหกรรมเหมืองแร่ที่ใช้กันในกระบวนการ ในการแต่งแร่เชิงอุตสาหกรรมที่ใช้ในปัจจุบัน

ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในปัจจุบันแร่เฟลด์สปาร์จัดว่าเป็นแร่ที่มีความสำคัญ และน่าสนใจสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิก ทั้งที่เป็น ฟลักซ์ และใช้ทำน้ำยาเคลือบ หรือใช้ทำขวดน้ำอัดลม แก้วทนไฟ กระจกหน้าต่างรถยนต์ ซึ่งปัจจุบันแร่ไปแตชเฟลด์สปาร์ปัจจุบันมีการส่งขายเป็นก้อนๆ โดยใช้วิธีการคัดขนาดด้วยมือหรือด้วยตะแกรงคัดขนาด ทำให้มีการคัดแร่ที่มีเศษเหลือจากการคัดแร่ด้วยมือหรือว่าตะแกรงคัดขนาด ทำให้มีการเศษแร่ที่มีขนาดเล็ก ๆ จำนวนมากซึ่งถูกทิ้งไว้ในเหมืองโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์

เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรและใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงมีผู้ประกอบการบางรายในประเทศไทยนำเอาเทคโนโลยีการลอยแร่เฟลด์สปาร์มาใช้ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในประเทศไทย โดยใช้วิธีการลอยแร่เฟลด์สปาร์ในสภาพภาวะเป็นกรดซึ่งเป็นที่นิยมแพร่หลายกันในปัจจุบัน แสดงตามรูปที่ 2.4

สำหรับขั้นตอนการลอยแร่เฟลด์สปาร์ที่ใช้ในประเทศไทยอาจสรุปเป็นขั้นตอนที่สำคัญได้ดังนี้การลอยแร่

1. นำแร่ที่ถูกบดย่อยแล้วซึ่งบดให้มีขนาดถึง Liberation Size จากนั้นส่งเข้าถังกวนให้มี Pulp Density ประมาณ 35-40 % และผ่านต่อเข้าสู่ถังกวนใบที่สองเพื่อทำการปรับสภาพ โดยจะใส่กรดซัลฟูริก โดยจะปรับค่า pH ประมาณ 2-3 ให้มีความคงที่
2. จากนั้นแร่จะถูกส่งผ่านไปยังชุดลอยแร่ชุดแรกเพื่อทำการแยกเอาแร่พวกไมก้าสีเขียว (มัสโคไวท์) และพวก Slime ออกโดยจะใส่สารเคมีดังนี้ Amine, Pine Oil และพวกน้ำมันโซล่า โดยในเซลล์แรกจะมีอยู่ 6 เซลล์ สำหรับ 4 เซลล์แรก แยกเอาพวก Mica, Slime ออก ส่วนในเซลล์ที่ 5-6 จะมีการเติม Aero 825, Pine Oil ลงไปเพื่อแยกเอาแร่กลุ่มมลทินกลุ่มเหล็กสีดำ ออกมา
3. แร่เข้าสู่เซลล์ชุดที่ 2 เพื่อทำการแยกแร่กลุ่มเหล็กออกอีกครั้ง
4. แร่ถูกบ้อนเข้าสู่เครื่องสไปรอลเพื่อแยกแร่กับน้ำออกจากกัน
5. แร่ถูกส่งเข้าสู่ถังกวนเพื่อทำการปรับสภาพด้วยกรดกัดแก้ว (HF) ให้มี pH 2-3 แล้วส่งเข้าสู่ชุดลอยแร่ชุดที่ 3 เพื่อทำการแยกแร่พวก Silica ออกจากแร่ Feldspar โดยเติม Amine และ Pine Oil ทำการลอยแร่ Feldspar ออกมาส่วนที่จมจะเป็นแร่ Silica ( Quartz)
6. แร่ถูกส่งไปยังถังกวนเพื่อทำการล้างหรือลดความเข้มข้นของสารเคมีที่ติดมากับแร่ จากนั้นแร่ถูกส่งต่อไปยังบ่อพักเพื่อจะนำไปอย่างให้แห้งในลำดับต่อมา



\*ที่มา : สถาพร อารีย์กุล , 2542

รูปที่ 2.4 รูปแผนผังการลอยแร่เฟลด์สปาร์ในโรงงานอุตสาหกรรมกรณี บ.เซอมาส จ.ตาก

## 2.11 การลอยแร่เฟลด์สปาร์เพื่ออุตสาหกรรมเซรามิกกรณี บ.อรรณุนิอินเตอร์เนชั่นแนล (ฉบับ ปีท่มสุต , 2542)


การลอยแร่เป็นกรรมวิธีที่จะสามารถผลิตแร่เฟลด์สปาร์ให้มี คุณภาพสม่ำเสมอได้ตามต้องการในการคัดแร่ ด้วยมือเราอาจจะเห็นว่าแร่สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทิน แต่ถ้าเราทุบย่อยให้มีขนาดเล็กลงเราอาจจะพบมลทินแทรกอยู่ภายใน ซึ่งในการลอยแร่เราต้องบดให้มีขนาดเล็กมาก เล็กกว่าเม็ดทราย แร่และมลทินออกได้หมดเหลือไว้เพียงแต่เฟลด์สปาร์บริสุทธิ์และควอทซ์บริสุทธิ์

### โดยขั้นตอนการลอยแร่ได้ออกแบบไว้เป็นขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. การบดหยาบโดยแร่ที่ผ่านการบดหยาบจะมีขนาด  $-1/2$  นิ้ว
2. การบดละเอียด จะมีขนาด  $-70$  เมช อยู่ประมาณ 80 เปอร์เซนต์
3. การคัดแร่ที่ละเอียดเกินไป (Slime) ทิ้ง
4. การลอยเอาแร่ไม่ก้ำออกนั้น จะใช้เวลาในการปรับสภาพ 15 นาที ใช้เวลาในการลอยไม่ก้ำครั้งที่หนึ่ง ใช้เวลา 15 นาทีใช้เวลาในการลอยไม่ก้ำครั้งที่สอง ใช้เวลา 10 นาที ปรับแร่ให้ได้ 30% Solid โดยน้ำหนัก ใช้กรดซัลฟูริก เป็นตัวปรับ pH ประมาณ 2-3 จากนั้นเติม Amine เป็น Collector ในอัตรา 150 กรัมต่อตันแร่ ใช้ Pine Oil เป็น Frother
5. การลอยเอาแร่คาร์เนตและเหล็กทิ้ง จะใช้เวลาในการลอยคาร์เนตและเหล็กครั้งแรก 15 นาที ใช้เวลาในการลอยคาร์เนตและเหล็กครั้งที่สอง 10 นาที ปรับแร่ให้ได้ 30% Solid โดยน้ำหนัก ใช้กรดซัลฟูริก เป็นตัวปรับ pH ประมาณ 2-3 จากนั้นเติม Petroleum Sulphonate เป็น Collector ในอัตรา 200 กรัมต่อตันแร่ ใช้ Pine Oil เป็น Frother
6. การลอยแยกเฟลด์สปาร์ออกจากควอทซ์ ทำการล้างและขัดผิวแร่ที่ผ่านการลอยแร่ไม่ก้ำและคาร์เนตในขั้นตอนข้างต้น จากนั้นใช้เวลาในการปรับสภาพ 15 นาที ใช้เวลาในการลอยเฟลด์สปาร์ครั้งที่หนึ่ง ใช้เวลา 20 นาทีใช้เวลาในการลอยเฟลด์สปาร์ครั้งที่สอง ใช้เวลา 10 นาที ใช้เวลาในการลอยเฟลด์สปาร์ครั้งที่สาม ใช้เวลา 10 นาที ใช้กรดไฮโดรฟลูอริก เป็นตัวปรับ pH ประมาณ 2-3 จากนั้นเติม Amine เป็น Collector ในอัตรา 160 กรัมต่อตันแร่ ใช้ Pine Oil เป็น Frother
7. การทำให้แห้ง
8. การไล่มลทินครั้งสุดท้าย

ขั้นตอนในการลอยแร่ของ บ. อรรณุนิอินเตอร์เนชั่นแนลสามารถแสดงดังรูปที่ 2.5

แผนผังกระบวนการลอยแร่เฟลด์สปาร์ของ บ.อรรณุนิอินเตอร์เนชั่นแนล จ.ตาก



\*ที่มา : ฉบับ ปีท่มสูงุด , 2542

รูปที่ 2.5 รูปแผนผังกระบวนการการลอยแร่เฟลด์สปาร์ในโรงงานอุตสาหกรรม บ.อรรณุนิอินเตอร์เนชั่นแนล จ.ตาก