

รายการอ้างอิง

1. Richard V. Carrano, Improving your silver casting, "The Santa Fe Symposium On Jewelry Manufacturing Technology", 1997, p.339.
2. Aldo M. Reti, Understanding sterling silver, "The Santa Fe Symposium On Jewelry Manufacturing Technology", 1997, pp.162-163.
3. J.J. Moore, "Chemical metallurgy", Buttrworth Heinemann, 1990, p.85.
4. มอก.๒๑-๒๕๑๕ (UDC671.11), "สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม", 2415.
5. Aldo M. Reti, Understanding sterling silver, "The Santa Fe Symposium On Jewelry Manufacturing Technology", 1997, p.339.
6. Robert B. Ross, 1992, "Metallic materials specification handbook", 4th ed., CHAPMAN & HALL, London, pp. 80, 94, 284, 286.
7. D.P. Agarwal and G. Raykhtsaum, Color technology for jewelry alloy applications, "The Santa Fe Symposium On Jewelry Manufacturing Technology", 1988, pp. 229-234.
8. D.P. Agarwal and G. Raykhtsaum, Tarnish behavior of low carat jewelry alloys quantitative analysis, "The Santa Fe Symposium On Jewelry Manufacturing Technology, 1989, pp. 115-116.
9. A.J. Sedriks, "Corrosion of Stainless Steel", Second Edition, New York, John Wiley & Sons, 1996.
10. American Society of Testing and Materials, "Annual Book of ASTM Standard", Vol 03.02, ASTM G 5-94, 1994, p.49.
11. Christopher M.A. Brett and Ana Maria Oliveira Brett, "Electrochemistry principles, method, and applications", United Kingdom, Oxford Science, 1993, p.23.
12. Douglas A. Skoog, Donald M. West and F. James Holler, "Fundamental of analytical chemistry", Seventh Edition, United State of America, Saunders College Publishing, 1996, pp.388-389.
13. Allison Butts, 1967, "Silver economics, metallurgy, and use", Lehigh University, Pennsylvania, p.249.
14. Allison Butts, 1967, "Silver economics, metallurgy, and use", Lehigh University, Pennsylvania, p.266.

15. Allison Butts, 1967, "Silver economics, metallurgy, and use", Lehigh University, Pennsylvania, p.245.
16. ASM Handbook, "Alloy phase diagrams", Vol.3, ASM International, 1992, p. 26-27
17. ASM Handbook, "Alloy phase diagrams", Vol.3, ASM International, 1992, pp. 3-5.
18. ASM Handbook, "Alloy phase diagrams", Vol.3, ASM International, 1992, p. 8-11
19. Allison Butts, 1967, "Silver economics, metallurgy, and use", Lehigh University, Pennsylvania, p.251.
20. Allison Butts, 1967, "Silver economics, metallurgy, and use", Lehigh University, Pennsylvania, p.429.
21. American Society of Testing and Materials, "Annual Book of ASTM Standard" Vol03.01, ASTM E 92-82, 1992, pp. 206-214.
22. American Society for Testing and Materials, 1996, "Standard Test Methods for Tension Testing of Metallic Materials", Annual Book of ASTM Standards, Vol.03.01, Designation E 8M - 96, pp.76-96.
23. T.K. Vaidyanathan and A. Prasad, Corrosion and Tarnish of Ag-In and Ag-In-Pd Alloys, "Proceedings of the 4th International Precious Metals Institute Conference", Pergammon Press, 1980, pp. 293-299.

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย




ภาคผนวก

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก ก

โครงสร้างจุลภาคของโลหะผสมเงิน 92.5% - ทองแดง - แคลเซียม - ซิลิคอน ในสภาพ
หล่อขึ้นรูป



ศูนย์วิทยทรัพยากร

รูปที่ ก ภาพแสดงโครงสร้างจุลภาคของโลหะผสมเงิน 92.5% - ทองแดง - แคลเซียม - ซิลิคอน


ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์แสดงกำลังขยาย 500 เท่า

ก-1 โลหะผสมชุดที่ 1 : 7.46%Cu – balance of Ag

ก-2 โลหะผสมชุดที่ 2 : 7.12%Cu – 0.012%Ca – balance of Ag

ก-3 โลหะผสมชุดที่ 3 : 7.06%Cu – 0.025%Ca - balance of Ag

ก-4 โลหะผสมชุดที่ 4 : 7.19%Cu – 0.063%Ca - balance of Ag



รูปที่ ก (ต่อ) ภาพแสดงโครงสร้างจุลภาคของโลหะผสมเงิน 92.5% - ทองแดง - แคดเซียม -


ซิลิคอน ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์แสดงกำลังขยาย 500 เท่า

n-5 โลหะผสมชุดที่ 5 : 7.3%Cu – 0.09%Ca - balance of Ag

n-6 โลหะผสมชุดที่ 6 : 7.38%Cu – 0.014%Si – balance of Ag

n-7 โลหะผสมชุดที่ 7 : 7.44%Cu – 0.05%Si - balance of Ag

n-8 โลหะผสมชุดที่ 8 : 7.4%Cu – 0.08%Si - balance of Ag



รูปที่ ก (ต่อ) ภาพแสดงโครงสร้างจุลภาคของโลหะผสมเงิน 92.5% - ทองแดง - แคดเซียม -

ซิลิคอน ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์แสดงกำลังขยาย 500 เท่า

ก-9 โลหะผสมชุดที่ 9 : 6.42%Cu – 0.165%Si - balance of Ag

ก-10 โลหะผสมชุดที่ 10 : 7.37%Cu – 0.015%Ca – 0.06%Si – balance of Ag


ก-11 โลหะผสมชุดที่ 11 : 7.35%Cu – 0.038%Ca – 0.062%Si - balance of Ag

ก-12 โลหะผสมชุดที่ 12 : 7.32%Cu – 0.102%Ca – 0.068%Si - balance of Ag


ภาคผนวก ข

ตาราง ข แสดงปริมาณธาตุผสมในโครงสร้างของโลหะผสมเงิน 92.5% - ทองแดง - แคลเซียม - ซิลิคอน ตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด (SEM)

Sample	Chemical Composition from EDX* (wt.%)																													
	Chemical Composition of Samples						Matrix						Eutectic						β Phase						Ag - Cu - Ca Phase					
	Ag	Cu	Ca	Si	Ag	Cu	Ca	Si	Ag	Cu	Ca	Si	Ag	Cu	Ca	Si	Ag	Cu	Ca	Si	Ag	Cu	Ca	Si	Ag	Cu	Ca	Si		
1	92.340	7.660	-	-	94.36	5.64	-	-	64.59	35.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	92.874	7.114	0.012	-	94.71	5.27	0.02	-	23.09	76.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	92.913	7.062	0.025	-	96.27	3.66	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	92.740	7.197	0.063	-	94.94	4.98	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	92.610	7.300	0.090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	92.601	7.385	-	0.014	95.68	4.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	92.510	7.440	-	0.050	94.08	5.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	92.520	7.400	-	0.080	95.53	4.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	93.418	6.417	-	0.165	95.92	4.02	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	92.559	7.366	0.015	0.060	95.21	4.69	0.06	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	92.554	7.346	0.038	0.062	95.36	4.51	0.09	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	92.508	7.322	0.102	0.068	95.79	4.03	0.09	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



ข1-1




ข1-2

รูปที่ ข1 กราฟแสดงผลจากการตรวจสอบปริมาณธาตุผสมในโครงสร้างของโลหะ


เงินสเตอร์ลิงที่ไม่มีแคลเซียมและซิลิคอนผสม ด้วย EDX

ข1-1 บริเวณโครงสร้างเนื้อพื้น : 94.36%Ag : 5.64%Cu

ข1-2 บริเวณโครงสร้างยูเทคติก : 64.59%Ag : 35.41%Cu



ข2-1




ข2-2

รูปที่ ข2 กราฟแสดงผลจากการตรวจสอบปริมาณธาตุผสมในโครงสร้างของโลหะ

เงินสเตอร์ลิงที่ผสมแคลเซียม ด้วย EDX

ข2-1 บริเวณโครงสร้างเนื้อพื้น : 96.27%Ag : 3.66%Cu : 0.02%Ca

ข2-2 บริเวณเฟส β : 5.62%Ag : 94.38%Cu




ข2-3

รูปที่ ข2 (ต่อ) กราฟแสดงผลจากการตรวจสอบปริมาณธาตุผสมในโครงสร้างของโลหะ

เงินสเตอร์ลิงที่ผสมแคลเซียม ด้วย EDX

ข2-3 บริเวณเฟส Ag-Cu-Ca : 88.11%Ag : 6.57%Cu : 5.32%Ca




ข3-1

รูปที่ ข3 กราฟแสดงผลจากการตรวจสอบปริมาณธาตุผสมในโครงสร้างของโลหะ

เงินสเตอร์ลิงที่ผสมซิลิคอน ด้วย EDX


ข3-1 บริเวณโครงสร้างเนื้อพื้น : 94.08%Ag : 5.92%Cu



ข3-2

รูปที่ ข3 (ต่อ) กราฟแสดงผลจากการตรวจสอบปริมาณธาตุผสมในโครงสร้างของโลหะ
เงินสเตอร์ลิงที่ผสมซิลิคอน ด้วย EDX


ข3-2 บริเวณโครงสร้างเนื้อพื้น : 94.08%Ag : 5.92%Cu




ข4

รูปที่ ข4 กราฟแสดงผลจากการตรวจสอบปริมาณธาตุผสมในโครงสร้างของโลหะ
เงินสเตอร์ลิงที่ผสมแคลเซียมและซิลิคอน ด้วย EDX

ข4-1 บริเวณโครงสร้างเนื้อพื้น : 95.79%Ag : 4.03%Cu : 0.09%Ca : 0.09%Si



ข14-2



ข14.3

รูปที่ ข4 (ต่อ) กราฟแสดงผลจากการตรวจสอบปริมาณธาตุผสมในโครงสร้างของโลหะ

เงินสเตอร์ลิงที่ผสมแคลเซียมและซิลิคอน ด้วย EDX

ข4-2 บริเวณเฟส β : 3.24%Ag : 94.04%Cu : 2.72%Si

ข4-3 บริเวณเฟส Ag-Cu-Ca : 86.88%Ag : 6.95%Cu : 6.1%Ca

ภาคผนวก ค

ผลการทดสอบสมบัติทางกลของโลหะผสมเงิน 92.5% - ทองแดง - แคลเซียม - ซิลิคอน


ตาราง ค ความยาวเส้นทแยงมุม 2 ด้าน (d_1 และ d_2) และความแข็งแบบวิกเกอร์ (Vickers hardness; HV) ของโลหะผสมเงิน 92.5% - ทองแดง - แคลเซียม - ซิลิคอน

ส่วนผสมทางเคมี (wt.%)	ครั้งที่ทดสอบ	d_1 (mm)	d_2 (mm)	ค่าความแข็งวิกเกอร์ (HV)	ค่าความแข็งเฉลี่ย (HV)
จุดที่ 1 7.46%Cu - Ag	1	168.0	168.0	65.7	65.4
	2	166.5	171.0	65.1	
	3	168.7	167.9	65.5	
	4	168.3	169.1	65.1	
	5	169.2	167.1	65.6	
จุดที่ 2 7.12%Cu-0.012%Ca-Ag	1	168.0	166.9	66.1	65.8
	2	169.8	169.4	64.5	
	3	167.1	167.0	66.4	
	4	169.6	167.9	65.2	
	5	164.2	168.9	66.9	
จุดที่ 3 7.06%Cu-0.025%Ca-Ag	1	175.1	173.2	61.1	62.4
	2	171.2	175.0	63.2	
	3	171.4	171.3	63.1	
	4	173.5	172.7	61.9	
	5	176.3	167.5	62.8	
จุดที่ 4 7.19%Cu-0.063%Ca-Ag	1	182.6	178.1	57.0	56.1
	2	184.9	187.7	53.4	
	3	182.6	178.1	57.0	
	4	177.3	180.4	58.0	
	5	184.8	181.9	55.2	
จุดที่ 5 7.3%Cu-0.09%Ca-Ag	1	177.1	182.3	57.4	55.1
	2	185.5	182.6	54.7	
	3	185.4	181.6	55.1	
	4	185.0	186.2	53.8	
	5	184.5	184.6	54.4	


ส่วนผสมทางเคมี (wt.%)	ครั้งที่ทดสอบ	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	ค่าความแข็งวิกเกอร์ (HV)	ค่าความแข็งเฉลี่ย (HV)
จุดที่ 6 7.38%Cu-0.014%Si-Ag	1	170.8	172.4	63.0	60.9
	2	175.9	179.6	58.7	
	3	175.3	179.9	58.8	
	4	174.4	174.4	61.0	
	5	172.8	170.9	62.8	
จุดที่ 7 7.44%Cu-0.05%Si-Ag	1	187.1	189.0	52.4	54.2
	2	185.8	186.7	53.5	
	3	189.9	178.4	54.7	
	4	175.5	186.3	56.6	
	5	184.0	187.0	53.9	
จุดที่ 8 7.4%Cu-0.08%Si-Ag	1	185.2	183.6	54.5	53.2
	2	193.1	186.3	51.5	
	3	187.1	179.2	55.3	
	4	186.8	189.9	52.3	
	5	191.6	184.8	52.4	
จุดที่ 9 7.36%Cu-0.165%Si-Ag	1	188.8	188.7	52.0	53.4
	2	180.2	187.6	54.8	
	3	187.4	186.9	52.9	
	4	185.1	187.9	53.3	
	5	182.9	188.2	53.9	
จุดที่ 10 7.37%Cu-0.015%Ca-0.06%Si-Ag	1	188.8	188.7	52.0	53.5
	2	188.0	189.1	52.2	
	3	188.3	183.0	54.1	
	4	180.2	187.6	54.8	
	5	185.6	184.4	54.2	
จุดที่ 11 7.35%Cu-0.038%Ca-0.062%Si-Ag	1	192.2	182.7	52.8	52.2
	2	183.1	188.6	53.7	
	3	193.1	186.3	51.5	
	4	187.9	192.3	51.3	
	5	189.9	189.2	51.7	
จุดที่ 12 7.32%Cu-0.102%Ca-0.068%Si-Ag	1	192.7	196.9	48.9	50.5
	2	196.9	197.0	48.6	
	3	191.6	184.8	52.4	
	4	190.3	193.9	50.2	
	5	186.8	189.9	52.3	

ภาคผนวก ง


เส้นโพรวาไรเซชันที่ได้จากการทดสอบการกัดกร่อนของโลหะเงินผสม 92.5% - ทองแดง - แคลเซียม - ซิลิคอน โดยเทคนิคทางเคมีไฟฟ้า




รูปที่ ง1-1 เส้นโพรวาไรเซชันของโลหะเงินสเตอร์ลิงที่ไม่มีแคลเซียมและซิลิคอนผสม ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 1 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส




รูปที่ ง1-2 เส้นโพรวาไรเซชันของโลหะเงินสเตอร์ลิงที่มีปริมาณแคลเซียม 0.012 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 1 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส




รูปที่ ง1-3 เส้นโพรวาไรเซชันของโลหะเงินสเตอร์ลิงที่มีปริมาณแคลเซียม 0.025 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก ในสารละลายไซเตียมคลอไรด์ 1 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส




รูปที่ ง1-4 เส้นโพรวาไรเซชันของโลหะเงินสเตอร์ลิงที่มีปริมาณแคลเซียม 0.063 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก ในสารละลายไซเตียมคลอไรด์ 1 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส




รูปที่ ง1-5 เส้นโพรวาไรเซชันของโลหะเงินสเตอร์ลิงที่มีปริมาณแคลเซียม 0.09 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก ในสารละลายไซเตียมคลอไรด์ 1 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส




รูปที่ ง1-6 เส้นโพรวาไรเซชันของโลหะเงินสเตอร์ลิงที่มีปริมาณซิลิคอน 0.014 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก ในสารละลายไซเตียมคลอไรด์ 1 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส




รูปที่ ง1-7 เส้นโพรวาไรเซชันของโลหะเงินสเตอร์ลิงที่มีปริมาณซิลิคอน 0.05 เปอร์เซ็นต์
โดยน้ำหนัก ในสารละลายไซเตียมคลอไรด์ 1 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักที่อุณหภูมิ
25 องศาเซลเซียส




รูปที่ ง1-8 เส้นโพรวาไรเซชันของโลหะเงินสเตอร์ลิงที่มีปริมาณซิลิคอน 0.08 เปอร์เซ็นต์
โดยน้ำหนัก ในสารละลายไซเตียมคลอไรด์ 1 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักที่อุณหภูมิ
25 องศาเซลเซียส




รูปที่ ง1-9 เส้นโพรวาไรเซชันของโลหะเงินสเตอร์ลิงที่มีปริมาณซิลิคอน 0.165 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก ในสารละลายไซเตียมคลอไรด์ 1 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส















รูปที่ ง1-10 เส้นโพรวาไรเซชันของโลหะเงินสเตอร์ลิงที่มีปริมาณแคลเซียม 0.015 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก และซิลิคอน 0.060 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ในสารละลายไซเตียมคลอไรด์ 1 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส



รูปที่ ง1-11 เส้นโพรวาไรเซชันของโลหะเงินสเตอร์ลิงที่มีปริมาณแคลเซียม 0.038 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก และซิลิคอน 0.062 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ในสารละลายไฮเดียมคลอไรด์ 1 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส



รูปที่ ง1-12 เส้นโพรวาไรเซชันของโลหะเงินสเตอร์ลิงที่มีปริมาณแคลเซียม 0.102 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก และซิลิคอน 0.068 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ในสารละลายไฮเดียมคลอไรด์ 1 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส

					
0% Ca 0% Si	0.012% Ca 0% Si	0.025% Ca 0% Si	0.063% Ca 0% Si	0.090% Ca 0% Si	0% Ca 0.014% Si
					
0% Ca 0.050% Si	0% Ca 0.080% Si	0% Ca 0.165% Si	0.015% Ca 0.060% Si	0.038% Ca 0.062% Si	0.102% Ca 0.068% Si

รูปที่ ๖2 ภาพแสดงชิ้นงานโลหะผสมเงิน 92.5% - ทองแดง - แคลเซียม - ซิลิคอน
 หลังการทดสอบความต้านทานการกัดกร่อนโดยเทคนิคเคมีไฟฟ้าในสารละลาย
 โซเดียมคลอไรด์ 1 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก อิมิตด้วยก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ ที่
 อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส

ศูนย์วิทยทรัพยากร
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก จ

รายงานผลการวิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมีของโลหะผสมเงิน 92.5% - ทองแดง – แคลเซียม – ซิลิคอน ด้วยวิธีทดสอบ Inductively Coupled Plasma (ICP)



**สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (สวอ)
The Gem and Jewelry Institute of Thailand (GIT)**

อาคารวิจัยและตรวจสอบอัญมณี ในบริเวณคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Gemological Research and Testing Building in Faculty of Science, Chulalongkorn University, Phayathai Road, Patumwan, Bangkok 10330, THAILAND
Tel: (66 2) 218-5470-3, 652-5252 ext. 25 Fax: (66 2) 218-5474, 652-5256 Website: www.git.or.th E-mail: jewelry@git.or.th

รายงานผลการวิเคราะห์ / Assay Report

เลขที่ / No SI0412-001-1
วันที่รับของ 26/11/04 วันที่วิเคราะห์ 3/12/04
ลักษณะของวัตถุ / Specimen characteristic Silver Alloy
น้ำหนัก / Weight _____
รายละเอียด / Description Code 1


วิธีการวิเคราะห์ / Method of Assaying

XRF

ICP

ผลการวิเคราะห์ / Result

ธาตุ / element	ร้อยละ / percent	หมายเหตุ / Remark
Cu (Copper)	7.46	
Ag (Silver)	92.54	



(จักรพันธ์ สุวรรณวิจิตร)

ผู้ตรวจสอบ / Assayer

หมายเหตุ : การตรวจความบริสุทธิ์โดยวิธี XRF รับรองความถูกต้องในระดับผิวที่มีความลึกไม่เกิน 100 ไมครอนเท่านั้น
Remark : Assaying by XRF can guarantee the accuracy through a surface layer up to 100 microns only.



สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (สอว)
The Gem and Jewelry Institute of Thailand (GIT)

อาคารวิจัยและตรวจสอบอัญมณี ในบริเวณคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 Gemmological Research and Testing Building in Faculty of Science, Chulalongkorn University, Phayathai Road, Patumwan, Bangkok 10330, THAILAND
 Tel: (66 2) 218-5470-3, 652-5252 ext: 25 Fax: (66 2) 218-5474, 652-5256 Website: www.git.or.th E-mail: jewelry@git.or.th

รายงานผลการวิเคราะห์ / Assay Report

เลขที่ / No SI0412-002-2
 วันที่รับของ 26/11/04 วันที่วิเคราะห์ 3/12/04
 ลักษณะของวัตถุ / Specimen characteristic Silver Alloy
 น้ำหนัก / Weight _____
 รายละเอียด / Description Code 2

วิธีการวิเคราะห์ / Method of Assaying

XRF

ICP

ผลการวิเคราะห์ / Result

ธาตุ / element	ร้อยละ / percent	หมายเหตุ / Remark
Cu (Copper)	7.12	
Ca (Calcium)	0.012	
Ag (Silver)	92.86	

ศูนย์วิทยทรัพยากร
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จักรพันธ์ สุวรรณวิจิตร

(จักรพันธ์ สุวรรณวิจิตร)

ผู้ตรวจสอบ / Assayer

หมายเหตุ: การตรวจความบริสุทธิ์โดยวิธี XRF รับรองความถูกต้องในระดับผิวที่มีความลึกไม่เกิน 100 ไมครอนเท่านั้น
 Remark : Assaying by XRF can guarantee the accuracy through a surface layer up to 100 microns only.



สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (สอว)
The Gem and Jewelry Institute of Thailand (GIT)

อาคารวิจัยและตรวจสอบอัญมณี ในบริเวณคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 Gemmological Research and Testing Building in Faculty of Science, Chulalongkorn University, Phayathai Road, Patumwan, Bangkok 10330, THAILAND
 Tel: (66 2) 218-5470-3, 852-5252 ext. 25 Fax: (66 2) 218-5474, 852-5256 Website: www.git.or.th E-mail: jewelry@git.or.th

รายงานผลการวิเคราะห์ / Assay Report

เลขที่ / No SI0412-005-5
 วันที่รับของ 26/11/04 วันที่วิเคราะห์ 3/12/04
 ลักษณะของวัตถุ / Specimen characteristic Silver Alloy
 น้ำหนัก / Weight _____
 รายละเอียด / Description Code 4

วิธีการวิเคราะห์ / Method of Assaying

XRF

ICP

ผลการวิเคราะห์ / Result

ธาตุ / element	ร้อยละ / percent	หมายเหตุ / Remark
Cu (Copper)	7.19	
Ca (Calcium)	0.063	
Ag (Silver)	92.74	

ศูนย์วิทยพัทยากร
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จักรพันธ์ สุวรรณวิจิตร

(จักรพันธ์ สุวรรณวิจิตร)

ผู้ตรวจสอบ / Assayer

หมายเหตุ : การตรวจความบริสุทธิ์โดยวิธี XRF รับรองความถูกต้องในระดับผิวที่มีความลึกไม่เกิน 100 ไมครอนเท่านั้น
 Remark : Assaying by XRF can guarantee the accuracy through a surface layer up to 100 microns only.



สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (สวอ)
The Gem and Jewelry Institute of Thailand (GIT)

อาคารวิจัยและตรวจสอบอัญมณี ในบริเวณคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 Gemological Research and Testing Building in Faculty of Science, Chulalongkorn University, Phayathai Road, Patumwan, Bangkok 10330, THAILAND
 Tel: (66 2) 218-5470-3, 652-5252 ext. 25 Fax: (66 2) 218-5474, 652-5256 Website: www.git.or.th E-mail: jewelry@git.or.th

รายงานผลการวิเคราะห์ / Assay Report

เลขที่ / No SI0412-008-8
 วันที่รับของ 26/11/04 วันที่วิเคราะห์ 3/12/04
 ลักษณะของวัตถุ / Specimen characteristic Silver Alloy
 น้ำหนัก / Weight _____
 รายละเอียด / Description Code 5

วิธีการวิเคราะห์ / Method of Assaying

XRF

ICP

ผลการวิเคราะห์ / Result

ธาตุ / element	ร้อยละ / percent	หมายเหตุ / Remark
Cu (Copper)	7.30	
Ca (Calcium)	0.090	
Ag (Silver)	92.61	

ศูนย์วิทยพัทยากร
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จักรพันธ์ สุวรรณวิจิตร

(จักรพันธ์ สุวรรณวิจิตร)

ผู้ตรวจสอบ / Assayer

หมายเหตุ : การตรวจความบริสุทธิ์โดยวิธี XRF รับรองความถูกต้องในระดับผิวที่มีความลึกไม่เกิน 100 ไมครอนเท่านั้น
 Remark : Assaying by XRF can guarantee the accuracy through a surface layer up to 100 microns only.



สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (สวอ)
The Gem and Jewelry Institute of Thailand (GIT)

อาคารวิจัยและตรวจสอบอัญมณี ในบริเวณคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 Gemmological Research and Testing Building in Faculty of Science, Chulalongkorn University, Phayathai Road, Patumwan, Bangkok 10330, THAILAND
 Tel: (66 2) 218-5470-3, 652-5252 ext. 25 Fax: (66 2) 218-5474, 652-5256 Website: www.git.or.th E-mail: jewelry@git.or.th

รายงานผลการวิเคราะห์ / Assay Report

เลขที่ / No SI0412-003-3
 วันที่รับของ 26/11/04 วันที่วิเคราะห์ 3/12/04
 ลักษณะของวัตถุ / Specimen characteristic Silver Alloy
 น้ำหนัก / Weight _____
 รายละเอียด / Description Code 6

วิธีการวิเคราะห์ / Method of Assaying

XRF

ICP

ผลการวิเคราะห์ / Result

ธาตุ / element	ร้อยละ / percent	หมายเหตุ / Remark
Cu (Copper)	7.38	
Si (Silicon)	0.014	
Ag (Silver)	92.60	

ศูนย์วิทยพัทยากร
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จักรพันธ์ สุวรรณวิจิตร

(จักรพันธ์ สุวรรณวิจิตร)

ผู้ตรวจสอบ / Assayer

หมายเหตุ : การตรวจความบริสุทธิ์โดยวิธี XRF รับรองความถูกต้องในระดับผิวที่มีความลึกไม่เกิน 100 ไมครอนเท่านั้น
 Remark : Assaying by XRF can guarantee the accuracy through a surface layer up to 100 microns only.



สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (สอว)
The Gem and Jewelry Institute of Thailand (GIT)

อาคารวิจัยและตรวจอัญมณี ในท่ามคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 Gemmological Research and Testing Building in Faculty of Science, Chulalongkorn University, Phayathai Road, Patumwan, Bangkok 10330, THAILAND
 Tel: (66 2) 218-5470-3, 652-5252 ext. 25 Fax: (66 2) 218-5474, 652-5256 Website: www.git.or.th E-mail: jewelry@git.or.th

รายงานผลการวิเคราะห์ / Assay Report

เลขที่ / No SI0412-007-7
 วันที่รับของ 26/11/04 วันที่วิเคราะห์ 3/12/04
 ลักษณะของวัตถุ / Specimen characteristic Silver Alloy
 น้ำหนัก / Weight _____
 รายละเอียด / Description Code 8

วิธีการวิเคราะห์ / Method of Assaying

XRF

ICP

ผลการวิเคราะห์ / Result

ธาตุ / element	ร้อยละ / percent	หมายเหตุ / Remark
Cu (Copper)	7.40	
Si (Silicon)	0.080	
Ag (Silver)	92.52	

ศูนย์วิทยพัทยากร
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จักรพันธ์ สุวรรณจิตร

(จักรพันธ์ สุวรรณจิตร)

ผู้ตรวจสอบ / Assayer

หมายเหตุ : การตรวจความบริสุทธิ์โดยวิธี XRF รับรองความถูกต้องในระดับผิวที่มีความลึกไม่เกิน 100 ไมครอนเท่านั้น
 Remark : Assaying by XRF can guarantee the accuracy through a surface layer up to 100 microns only.



สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (สวอ)
The Gem and Jewelry Institute of Thailand (GIT)

อาคารวิจัยและทดสอบอัญมณี ในบริเวณคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 Gemmological Research and Testing Building in Faculty of Science, Chulalongkorn University, Phayathai Road, Patumwan, Bangkok 10330, THAILAND
 Tel: (66 2) 218-5470-3, 652-5252 ext. 25 Fax: (66 2) 218-5474, 652-5256 Website: www.git.or.th E-mail: jewelry@git.or.th

รายงานผลการวิเคราะห์ / Assay Report

เลขที่ / No SI0412-010-10
 วันที่รับของ 26/11/04 วันที่วิเคราะห์ 3/12/04
 ลักษณะของวัตถุ / Specimen characteristic Silver Alloy
 น้ำหนัก / Weight _____
 รายละเอียด / Description Code 10

วิธีการวิเคราะห์ / Method of Assaying

XRF

ICP

ผลการวิเคราะห์ / Result

ธาตุ / element	ร้อยละ / percent	หมายเหตุ / Remark
Cu (Copper)	7.37	
Si (Silicon)	0.060	
Ca (Calcium)	0.015	
Ag (Silver)	92.55	

ศูนย์วิทยพัทยาการ
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จักรพันธ์ สุวรรณจิตร

(จักรพันธ์ สุวรรณจิตร)

ผู้ตรวจสอบ / Assayer

หมายเหตุ : การตรวจความบริสุทธิ์โดยวิธี XRF รับรองความถูกต้องในระดับผิวที่มีความลึกไม่เกิน 100 ไมครอนเท่านั้น
 Remark : Assaying by XRF can guarantee the accuracy through a surface layer up to 100 microns only.



สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (สอว)
The Gem and Jewelry Institute of Thailand (GIT)

อาคารวิจัยและตรวจอัญมณี ในบริเวณคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 Gemmological Research and Testing Building in Faculty of Science, Chulalongkorn University, Phayathai Road, Patumwan, Bangkok 10330, THAILAND
 Tel: (66 2) 218-5470-3, 652-5252 ext. 25 Fax: (66 2) 218-5474, 652-5256 Website: www.git.or.th E-mail: jewelry@git.or.th

รายงานผลการวิเคราะห์ / Assay Report

เลขที่ / No SI0412-012-12
 วันที่รับของ 26/11/04 วันที่วิเคราะห์ 3/12/04
 ลักษณะของวัตถุ / Specimen characteristic Silver Alloy
 น้ำหนัก / Weight _____
 รายละเอียด / Description Code 12

วิธีการวิเคราะห์ / Method of Assaying

XRF

ICP

ผลการวิเคราะห์ / Result

ธาตุ / element	ร้อยละ / percent	หมายเหตุ / Remark
Cu (Copper)	7.32	
Si (Silicon)	0.068	
Ca (Calcium)	0.102	
Ag (Silver)	92.51	

ศูนย์วิทยพัทยากร
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จักรพันธ์ สุวรรณวิจิตร

(จักรพันธ์ สุวรรณวิจิตร)

ผู้ตรวจสอบ / Assayer

หมายเหตุ: การตรวจความบริสุทธิ์โดยวิธี XRF รับรองความถูกต้องในระดับผิวที่มีความลึกไม่เกิน 100 ไมครอนเท่านั้น
 Remark : Assaying by XRF can guarantee the accuracy through a surface layer up to 100 microns only.

ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นายวสันต์ คุร์ตนะเวช เกิดเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2521 ที่จังหวัดจันทบุรี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อปีการศึกษา 2543 หลังจากจบการศึกษาแล้วได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ.2544



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย